

Группа Л27

Изменение № 5 ГОСТ 10354—82 Пленка полистиленовая. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 13 от 28.05.98)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2943

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт

(Продолжение см. с. 68)

(Продолжение изменения № 5 к ГОСТ 10354--82)

Продолжение

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Стандарт дополнить кодом: **ОКП 22 4511.**

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции:

«Обязательные требования к продукции, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в п. 2.5 и табл. За (показатель 2 для всех марок, кроме марки Н), пп. 5.9 и 5.10».

Пункт 1.5. Заменить слова: «Министерством здравоохранения СССР» на «органами здравоохранения»; «с Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР» на «с органами здравоохранения».

(Продолжение см. с. 69)

(Продолжение изменения № 5 к ГОСТ 10354—82)

Пункт 2.7. Таблицу За изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а За

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Коэффициент дымообразования, м ² /кг, не более	1600	По ГОСТ 12.1.044—89 и п. 5.11 настоящего стандарта
2. Кислородный индекс, %, не менее	18	То же
3. Показатель токсичности продуктов горения (при времени экспозиции 30 мин), г/м ³ , не менее	17	*

(Продолжение см. с. 70)

(Продолжение изменения № 5 к ГОСТ 10354—82)

П р и м е ч а н и е. Показатели определяют при постановке пленки на производство, а для ранее освоенной продукции при замене сырья и изменении технологического процесса изготовления.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6:

«3.6. При производстве пленки необходимо соблюдать требования ГОСТ 17.2.3.02—78».

Пункт 6.2. Исключить слова: «классификационного шифра 921 по ГОСТ 19433—88».

Пункт 6.3. Исключить слова: «с нанесением классификационного шифра 921 по ГОСТ 19433—88».

(ИУС № 2 1999 г.)