

**СБОРНИК  
ТЕХНИЧЕСКИХ  
УСЛОВИЙ  
НА  
КЛЕЯЩИЕ  
МАТЕРИАЛЫ**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПОЛИМЕРНЫХ КЛЕЕВ  
им. Э. Л. ТЕР-ГАЗАРЯНА

СБОРНИК  
ТЕХНИЧЕСКИХ  
УСЛОВИЙ  
НА  
КЛЕЯЩИЕ  
МАТЕРИАЛЫ

Составитель М. И. Смирнова

Под редакцией  
докт. техн. наук Д. А. КАРДАШОВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХИМИЯ“  
Ленинградское отделение  
1975

**6П7.56**

**УДК 668.395(083.74)**

**C23**

**C23      Сборник технических условий на клеящие материалы. Л., «Химия», 1975.  
464 стр., 40 рис.**

Сборник технических условий составлен по заданию Союзхимпласта Министерства химической промышленности СССР. В него входят технические условия на клеи, kleевые смолы и пленки, липкие ленты. В приложении приведены также данные о kleях, на которые имеются ГОСТы и стандарты. Описаны различные методы испытаний. Для каждого клея указаны области применения и способы склеивания.

Книга является справочником для инженерно-технических работников химической, нефтехимической, машиностроительной, судостроительной, легкой, деревообрабатывающей, пищевой и медицинской промышленности. Она будет полезна также работникам торговли и предприятий бытового обслуживания.

**C  $\frac{31410-081}{050(01)-75}$  81-75**

**6П7.56**

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	11
-----------------------	----

## I. СИНТЕТИЧЕСКИЕ КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### 1. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ

#### Клей на основе фенолоформальдегидных смол

##### Клей на основе немодифицированных смол

Смола ВИАМ-Ф9	ТУ 6-05-1384-70 . . . . .	15
Смола ВИАМ «Б»	ТУ 6-05-1368-70 . . . . .	19
Смола фенолоформальдегидная водорастворимая ЦНИИФ	ТУ 13-22-70 . . . . .	22
Смола НИИФ С-35 водорастворимая	ТУ 335-53 . . . . .	26
Смола С-1	ТУ 59-49 . . . . .	29

##### Фенолоформальдегидные клеи, модифицированные поливинилацеталами

Клей БФР-2	ТУ НИИПМ П-437-65 . . . . .	30
Клей БФР-4	ТУ НИИПМ П-395-64 . . . . .	33
Клей марки ВС-350	МРТУ 6-05-1216-69 . . . . .	34
Клей ФРАМ-30	ТУ П-354-63 . . . . .	37

##### Клей на основе фенолоформальдегидной смолы, модифицированной каучуком

Клей ПФК-19	ТУ П-601-68 . . . . .	39
-------------	-----------------------	----

##### Клей на основе фенолофурфуролоформальдегидных смол

Клей Ф-9	ТУ 6-05-211-808-72 . . . . .	40
Клей ФЛ-4С	МРТУ 6-05-1110-68 . . . . .	43

##### Клей на основе резорциноформальдегидных смол

Смола и клей ФР-12	МРТУ 6-05-1202-69 . . . . .	46
Мастика ДФК	РТУ ЭССР 1378-67 . . . . .	49
Смола дифенольная ДФК-4	ТУ 38 1095-71 . . . . .	51

##### Клей на основе мочевиноформальдегидных смол

Смола М-4	ТУ 6-10-1070-70 . . . . .	53
Смола мочевиноформальдегидная М-60	МРТУ 13-06-5-67 . . . . .	55
Смола мочевиноформальдегидная М-70	МРТУ 13-06-9-67 . . . . .	57

Смола мочевиноформальдегидная ЦНИИФМ М-4	БТУ 560—58 . . . . .	58
Клей столярный синтетический	ТУ 6-14-325—69 . . . . .	60
Смола мочевиноформальдегидная МФСМ	МРТУ 13-06-1—67 . . . . .	62
Смола мочевиноформальдегидная М 19-62	МРТУ 13-06-4—67 . . . . .	64
Клей МФ-60 (для быта)	ТУ 39-2-29—68 . . . . .	65
Смолы карбамидные kleевые УСт и У	ТУ УССР 13-9—69 . . . . .	66
Смолы карбамидные МФ, МФ-17 и УКС	МРТУ 6-05-1006—66 . . . . .	70
Смола мочевиноформальдегидная марки «Крепитель К-2»	ТУ 84-162—70 . . . . .	72
Мочевиноформальдегиднофурфурольная смола МФФ-М	МРТУ 6-14-50—68 . . . . .	74

### Клеи на основе эпоксидных смол Эпоксидные клеи холодного отверждения

Клей К-50	ТУ 38 105246—71 . . . . .	76
Клей эпоксидный ЭПО	ТУ 38 00972—72 . . . . .	78
Клеевая паста «Полиметалл»	ТУ-1-103—68 . . . . .	80
Клей эпоксид П и Пр	АМТУ 460—70 . . . . .	83
Клей синтетический двухкомпонентный марки ИПК-Л-10	ТУ 6-05-251-11—72 . . . . .	84

### Клеи на основе модифицированных эпоксидных смол

Компаунд К-139	ТУ П-313—62 . . . . .	88
Компаунд К-156	СТУ 30-14212—64 . . . . .	90
Смолы эпоксидные модифицированные марок К-153 и К-153 «С»	ТУ 6-05-1584—72 . . . . .	92

### Клеи на основе полиуретанов и полизиозианатов

Клей полиуретановый обувной марки ГИПК-121	ТУ 6-05-1558—72 . . . . .	95
Клей лейконат	МРТУ 6-14-235—69 . . . . .	98

### Клеи на основе полиэфирных смол

Клей глифталевый АМК	ТУ УПХ 62—58 . . . . .	101
Клей полиэфирный для склеивания магнитных цепей марки ГИПК-131	ТУ 6-05-251-15—72 . . . . .	103

### Клеи на основе кремнийорганических соединений

Клей ВК-2	МРТУ 6-05-1214—69 . . . . .	105
Клей ВК-8	АМТУ 503—63 . . . . .	108
Клей кремнийорганический термостойкий КТ-30	ВТУ П-63—64 . . . . .	109
Клей марки КТ-15	МРТУ 6-07-6036—64 . . . . .	111
Клей МАС-IB	ТУ 14 П 730—68 . . . . .	112
Клей термостойкий ВКТ-2	МРТУ 6-10-826—69 . . . . .	114
Материалы органосиликатные	ТУ 84-20—68 . . . . .	115
Герметик кремнийорганический «Эластосил П-01»	ТУ 6-02-655—71 . . . . .	121

## Клей на основе неорганических соединений

Клей силикатный конторский	МРТУ 6-15-433—70 . . . . .	124
Клей силикатный конторский	РТУ КазССР 734—67 . . . . .	126
Клей конторский силикатный	ЛГИ-ТУ-02-6—69 . . . . .	129
Клей конторский (в мелкой расфасовке) . . . . .	МРТУ 49116—69 . . . . .	130
Конторский клей	РТУ ЭССР 1302—65 . . . . .	132
Клей универсальный с аэросилом . . . . .	ТУ МХП УССР 60—67 . . . . .	133

## 2. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

### Клей на основе полимеров и сополимеров винилхлорида

Клей МЦ-1	ТУ 6-15-266—69 . . . . .	135
Клей ПВХ	МРТУ 6-10-893—69 . . . . .	138
Клей для склеивания изделий из поливинилхлоридной пленки	ТУ 6-15-687—72 . . . . .	140
Клей перхлорвиниловый	ТУ 6-15-185—68 . . . . .	143
Клей перхлорвиниловый обувной	ТУ 38-6-21—68 . . . . .	145
Клей перхлорвиниловый	ТУ ЛЛКЗ-2—67 . . . . .	146
Композиция для клея ПЭД-Б	ВТУ П 293—62 . . . . .	147
Клей для соединения винилластовых труб марки ГИПК-122	ТУ 6-05-251-10—72 . . . . .	148
Клей «Марс» водостойкий	ТУ 6-15-777—73 . . . . .	152
Клей ЦНИИКП-КС	ТУ 6-15-187—68 . . . . .	157
Клей ПН-Э	ТУ НИИПМ П-380—64 . . . . .	158
Клей термочувствительный для сварки обивки автомобилей ВАЗ марки ГИПК-213	ТУ 6-05-1578—72 . . . . .	162
Клеящее вещество для изолирующих материалов полов легковых автомобилей ВАЗ-2101	МРТУ 6-05-1245—69 . . . . .	164
Клей для склеивания стальных деталей кузова автомобиля «Жигули» марки ГИПК-133 (ИПК-КС-2П)	ТУ 6-05-251-17—73 . . . . .	166
Клей пластизольный для склеивания оптических элементов автомобильных фар марки ГИПК-134 (ИПК-КС-1П)	ТУ 6-05-251-18—73 . . . . .	171

### Клей на основе полимеров и сополимеров винилацетата и его производных

Поливинилацетатный лак	ТУ МХП 1376—50 . . . . .	174
Клей конторский синтетический	ТУ ЛатвССР 2931—66 . . . . .	176
Клей синтетический	ТУ 6-15-552—71 . . . . .	178
Клей «Орион»	ТУ 1-60-67 . . . . .	180
Клей поливинилацетатный	ТУ МХП УССР-35—67 . . . . .	182
Клей «ПВА»	ТУ ЭССР 76-57—68 . . . . .	184
Клей ГИПК-61	ТУ 6-05-1435—71 . . . . .	185
Конторский клей «Синтекс»	ТУ 30-229—65 . . . . .	188
Дисперсия сополимера винилацетата с дибутилмалаеатом С-135	ТУ 6-10-1079—70 . . . . .	189
Клей сополимерный марки ГИПК-94	ТУ 6-05-251-08—72 . . . . .	193
Клей для склеивания бумажных гильз охотничьих патронов марки ГИПК-95	ТУ 6-05-251-16—72 . . . . .	195
Клей контактный холодного отверждения марки ГИПК-141	ТУ 6-05-251-13—72 . . . . .	197
Клей синтетический СК-1	ТУ 38-2-30—68 . . . . .	199
Клей БФ-6	РТУ БССР 1377—67 . . . . .	201

## Клеи на основе производных акриловой и метакриловой кислот

Циакрин-ЭО	ТУ 14 П 1240—71 . . . . .	203
Циакрин-ЭД	ТУ 14 П 1144—70 . . . . .	204
Циакрин-ЭПЗ	ТУ 14 П 1143—70 . . . . .	205
Циакрин-ЭП	ТУ 14 П 1142—70 . . . . .	205

## Клеи на основе полиамидов

Синтетический клей «Адгезин»	ТУ 1-61—68 . . . . .	206
Клей метилолполиамидный ПФЭ-2/10	ТУ 84-23—68 . . . . .	208
Клей марки МПФ-1	МРТУ 6 М-800—61 . . . . .	209

## Клеи на основе полизобутилена и полистирола

Полизобутиленовый клей	ТУ 6-15-186—68 . . . . .	212
Клей контактный холодного отвер- ждения для автомобиля ВАЗ-2101 марки ГИПК-51	ТУ 6-05-251-06—73 . . . . .	214
Клей «ПС»	ТУ ЭССР 76-92—69 . . . . .	216

## Резиновые клеи

### Клеи на основе натурального каучука

Термопрен	ТУ 38-6-78—70 . . . . .	217
Клей 4508	ТУ 38 105-480—72 . . . . .	220
Клей резиновый марки КТ	ТУ 38-5-531—69 . . . . .	221
Клей резиновый особый	РТУ ЛитССР 1132—69 . . . . .	223
Лейкомасса	ТУ 38-5-Кз-34—70 . . . . .	224
Клей мастика КН-2	СТУ 36-13-62—62 . . . . .	225
Клей № 4269	ТУ 38-105109—70 . . . . .	227

### Клеи на основе наирита

Клей контактный холодного отвер- ждения для автомобиля ВАЗ-2103 марки ГИПК-214	ТУ 6-05-251-09—73 . . . . .	228
--	-----------------------------	-----

Клей резиновый марки С-425-1 . . .	ТУ 38-105211—71 . . . . .	231
Клей 4Н-8	ТУ 38-5-259—67 . . . . .	233
Клей 4НБув	ТУ 38 105236—71 . . . . .	235
Клей резиновый марки С-425	ТУ 38-10517—70 . . . . .	237
Клей резиновый марки 4-АН	ТУ 38-5-Г-346—68 . . . . .	238
Клей НТ-150	ТУ 38-5-274—67 . . . . .	239
Клей 88-Н	МРТУ 38-5-880—66 . . . . .	241
Клей 88-НП-35, 88-НП-43, 88-НП-130	ТУ 38-105268—71 . . . . .	243
Клей СВ-2а	ТУ 38-5-390—69 . . . . .	248
Клей резиновый марки СВ-5	ТУ 38-5-Г-182—68 . . . . .	250
Клей для релина	ТУ 82—65 . . . . .	252
Кумарона-каучуковая мастика КН-3	ТУ 21-29-2—68 . . . . .	254
Клей контактный холодного отвер- ждения для автомобиля ВАЗ-2103 марки ГИПК-215 (КЛМ-1)	ТУ 6-05-251-20—73 . . . . .	257
Клей наиритовый № 251	ТУ ЧРОЗ УССР 38-5-6—68 . . . . .	259
Клей для резиновых деталей низа обуви	СТУ 103-162—62 . . . . .	260
Клей наиритовый НТ	РТУ ЛитССР 612—65 . . . . .	261
Клей наиритовый обувной	ТУ 38-6-46—69 . . . . .	263

### Клеи на основе бутадиен-акрилонитрильных каучуков

Клей 9М-35Ф	ТУ 38-5-216—67 . . . . .	265
Клей ФЭН-1	ТУ 38-5-494—69 . . . . .	266
Клей резиновые марок 3-100 и 3-300	ТУ 38-5-372—68 . . . . .	268
Клей ВКР-15	ТУ 38 105170—70 . . . . .	270

## Клей на основе бутадиен-стирольного каучука

Клей резиновый Э-15А	ТУ 38 105276—71	272
Мастика kleящая Гумилакс	ТУ 67 УССР 98—71	273

## Клей на основе различных резиновых смесей

Клей для автомобильной промышленности	ТУ 38 105517—72	275
Клей КМ-51	ТУ 38-10558—70	278
Клей резиновый № 109	ТУ 4027—53	280
Клей резиновый № 3125/3126	ТУ 1157	281
Клей СВ-1	МРТУ 38-5-6064—65	282
Клей резиновый черный № 210	ТУ ЧРОЗ УССР 38-5-7—68	283
Клей резиновый № 815	ТУ 38-10522—70	284
Клей резиновый № 117	ТУ 38-5-541—69	285
Клей 2572	ТУ 38-5-428—69	286
Клей С-867	ТУ П-128—62	287
Клей резиновый У-425-3	ТУ 38 105214—71	289

## 3. ЛИПКИЕ ЛЕНТЫ

### Липкие ленты на бумажной основе

Липкая лента на бумажной основе для окантовки чертежей	МРТУ 42-5402—66	291
Клеевая лента	ТУ 13/БУ-54—68	293
Клеевая лента	ТУ-07-05—67	295

### Липкие ленты на основе ткани

Лента липкая для крепления пластмассовых стереотипов	ТУ 38 105-240—71	296
Лента липкая полиграфическая	ТУ 38-10559—70	298
Лента клейкая из хлопчатобумажной ткани с двухсторонней или односторонней промазкой	ТУ 38 105124—70	299
Липкий материал для обувной промышленности (лента липкая)	ТУ 17-333—69	300
Лейкопластырь	МРТУ 42 № 487—66	302

### Липкие ленты на основе поливинилхлорида

Лента поливинилхлоридная липкая для изоляции газонефтепродуктопроводов	МРТУ 6-05-1040—67	303
Лента липкая изоляционная тип-70 для автомобилей ВАЗ	ТУ 6-05-1274—73	305
Ленты маркировочные липкие	МРТУ 6-05-1240—69	311
Лента электроизоляционная липкая бытового назначения	ТУ 6-05-42—71	312
Лента липкая бытового назначения марки ЛЛБ	ТУ 6-05-08-143—71	314

### Липкие ленты на полиэтиленовой основе

Лента полиэтиленовая с липким слоем для детского технического творчества	МРТУ 6-05-111-6—68	316
Ленты полиэтиленовые с липким слоем	МРТУ 6-05-1250—69	318

## **Липкие ленты на основе полиэтилентерефталата**

Таблички из пленки полиэтилентерефталатной приклеивающиеся	ТУ 6-05-1317-71 . . . . .	320
Лента склеивающая ЛТ	МРТУ 6-17-276-68 . . . . .	324
Универсальная склеивающая лента марки КЛТ	МРТУ 6-05-21-69 . . . . .	

## **Липкие ленты на целлофановой основе и на основе стеклоткани**

Лента склеивающая ЛЦ	МРТУ 6-17-314-69 . . . . .	329
Лента липкая электроизоляционная на поликасиновом компаунде	ТУ 16-503.016-67 . . . . .	332

## **4. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ**

### **Клей на основе нитроцеллюлозы**

Клей «AGO» нитроцеллюлозный	РТУ ЛатвССР 407-64 . . . . .	336
Клей «Рапид»	СТУ 30 21004-63 . . . . .	338
Нитроклей АК-20	ТУ 6-10-1293-72 . . . . .	339
Клей нитроцеллюлозный «AGO»	РТУ ЛитССР 94-67 . . . . .	341
Клей для скобок к сшивателям	ТУ 6 ЛатвССР 09-70 . . . . .	344
Клей нитро-глифталевый ЛК-1	ТУ МХП 2224-50 . . . . .	346

### **Клей на основе карбоксиметилцеллюлозы и ее производных**

Клей для обоев	СТУ 30 21053-63 . . . . .	348
Клей синтетический для обоев	ТУ 6-15-692-72 . . . . .	350
Клей карбоксиметилцеллюлозный (клей КМЦ)	РТУ ЛитССР 676-66 . . . . .	353

## **5. РАЗЛИЧНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ КЛЕИ**

Клей для магнитофонной ленты	РТУ ЭССР 1253-65 . . . . .	355
Клей для магнитофонной ленты «Мелодия» клей для магнитофонной ленты	РТУ ЛитССР 865-68 . . . . .	356
	ТУ 6-15-436-70 . . . . .	358
Киноклей	ТУ МХП УССР 112-68 . . . . .	360
«Экран» клей для кинолент	ТУ 6-15-437-70 . . . . .	361
Клей конторский «Синтекс»	РТУ ЭССР 1376-67 . . . . .	364
Клей марки Б-10	ТУ МХП 1668-55р . . . . .	365
Клей обувной	СТУ 104.416-64 . . . . .	368
Клей контактный холодного отверждения марки ФЭП	ТУ 6-05-251-01-71 . . . . .	371
Клей двухкомпонентный холодного отверждения марки ГИПК-212	ТУ 6-05-251-07-72 . . . . .	373
Клей для фотополимеризующихся печатных форм марки ГИПК-311	ТУ 6-05-251-14-72 . . . . .	376
Клей битумный	ТУ 6-10-941-70 . . . . .	379
Карбинольный сироп	ТУ 17-731-71 . . . . .	380

## **II. ПРИРОДНЫЕ КЛЕИ**

### **1. ЖИВОТНЫЕ КЛЕИ**

Клей в порошке из отходов галалита	ТУ-109/7-14-61 . . . . .	385
Клей канцелярский казеиновый	ТУ 6-15-425-70 . . . . .	386
Клей казеиновый	ТУ 38-7-44-68 . . . . .	388
Клей казеиновый из отходов казеинового пластика	ТУ 23-67 . . . . .	390
Клей рыбий технический	ТУ 15-03-103-67 . . . . .	391
Клей рыбий технический	ТУ 15-05-36-67 . . . . .	392

## 2. РАСТИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

Клей-паста «Ортофикс»	ТУ ЭССР 61-33—68 . . . . .	393
Клей для обоев и бумаги	ТУ ГО.00.35.02—69 . . . . .	395
Клей обойный . . . . .	ТУ 6-15-553—71 . . . . .	396
Клей для обоев	РТУ БССР 1573—69 . . . . .	399
Клей дектриновый	РТУ ЛитССР 321—66 . . . . .	401
Клей для конторских и фоторабот	ТУ-ЛГИ-02-404—69 . . . . .	403
Клей дектриновый конторский	РТУ ЛатвССР 769—64 . . . . .	404
Клей конторский «Гликон»	ВТУ МММП 289—46 . . . . .	406
Клей для бумаги «ЛК»	РТУ ЭССР 1519—68 . . . . .	407

### *Приложение 1. Клеящие материалы, на которые имеются ГОСТы и стандарты*

Клей фенолополивинилбутиральные	ГОСТ 12172—66 . . . . .	411
Лаки бакелитовые	ГОСТ 901—71 . . . . .	412
Смолы мочевиноформальдегидные УКС и М19-62	ГОСТ 14231—69 . . . . .	413
Стекло натриевое жидкое	ГОСТ 13078—67 . . . . .	413
Клей садовый	РСТ БССР 82—70 . . . . .	414
Клей Ж-3	РСТ УССР 1205—70 . . . . .	414
Клей синтетический «Марс»	РСТ ЛатвССР 63—71 . . . . .	415
Клей поливинилацетатный	РСТ АрмССР 224—71 . . . . .	415
Клей резиновый	ГОСТ 2199—66 . . . . .	415
Клей быстросхватывающийся наиритовый «Ремобувь»	РСТ БССР 139—71 . . . . .	416
Лента изоляционная прорезиненная	ГОСТ 2162—68 . . . . .	417
Лента kleевая на бумажной основе	ГОСТ 18251—72 . . . . .	417
Лента поливинилхлоридная изоляционная	ГОСТ 16214—70 . . . . .	418
Клей «ЕГА»	РСТ ЛитССР 36—70 . . . . .	419
Клей мездровый	ГОСТ 3252—46 . . . . .	420
Клей костный	ГОСТ 2067—71 . . . . .	421
Клей казеиновый в порошке	ГОСТ 3056—45 . . . . .	422
Клей оптические	ГОСТ 14887—69 . . . . .	422

### *Приложение 2. Методы испытаний*

#### *A. Методы испытаний физических и физико-химических свойств клеев*

I. Определение внешнего вида, цвета и однородности . . . . .	425
1. Определение цвета и внешнего вида (по ГОСТ 901—71) . . . . .	425
2. Определение внешнего вида лаков, растворителей и смывок (по МРТУ 6-10-793—69, МИ-5) . . . . .	425
3. Определение цвета по иодометрической шкале (по ОСТ 10086—39 М. И. 4) . . . . .	425
4. Определение однородности резинового клея (по ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-1) . . . . .	426
II. Определение сухого остатка, содержания летучих веществ и концентрации . . . . .	426
1. По ГОСТ 17537—72 . . . . .	426
2. По ГОСТ 14231—69 . . . . .	426
3. По ГОСТ 12172—66 . . . . .	427
4. По ГОСТ 901—71 . . . . .	427
5. По ГОСТ 18992—73 . . . . .	427
6. По ГОСТ 2199—66 . . . . .	428
7. По ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-2 . . . . .	428
8. По ГОСТ 10587—72 . . . . .	429
III. Определение вязкости . . . . .	429
1. По ГОСТ 8420—57 . . . . .	429

2. По ГОСТ 18992—73 . . . . .	430
3. По ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-3 . . . . .	431
<b>IV. Определение плотности . . . . .</b>	<b>431</b>
1. По ГОСТ 3900—47 . . . . .	431
2. По ГОСТ 9884—61 . . . . .	431
<b>V. Определение концентрации водородных ионов (по ГОСТ 14231—69) . . . . .</b>	<b>432</b>
<b>VI. Определение жизнеспособности . . . . .</b>	<b>432</b>
1. Определение времени отверждения (по ГОСТ 14231—69) . . . . .	432
2. Определение скорости полимеризации смолы (по ГОСТ 901—71) . . . . .	433
3. Определение жизнеспособности (по ГОСТ 14231—69) . . . . .	433
<b>VII. Определение смешиваемости смолы с водой (по ГОСТ 14231—69) . . . . .</b>	<b>433</b>
<b>VIII. Определение времени высыхания (по ОСТ 10086—39, М. М. 17) . . . . .</b>	<b>433</b>
<b>IX. Определение эластичности клеевой пленки после отверждения (по ГОСТ 12172—66) . . . . .</b>	<b>434</b>
<b>X. Определение теплостойкости . . . . .</b>	<b>435</b>
1. Определение теплостойкости по Вика (по ГОСТ 9551—60) . . . . .	435
2. Определение теплостойкости по Мартенсу (по ГОСТ 15089—69) . . . . .	436
<b>XI. Определение морозостойкости (по ТУ 1391—51р) . . . . .</b>	<b>439</b>
<b>XII. Определение водопоглощения (по ГОСТ 4650—73) . . . . .</b>	<b>439</b>

### Б. Химические испытания клеев

<b>XIII. Определение содержания свободного формальдегида (по ГОСТ 14231—69) . . . . .</b>	<b>440</b>
<b>XIV. Определение кислотного числа водной выдержки нитроклея (по МРТУ 6-10-793—69, МИ-6) . . . . .</b>	<b>441</b>
<b>XV. Определение содержания кремнезема (по ГОСТ 13078—67) . . . . .</b>	<b>441</b>
<b>XVI. Определение содержания изоцианатной группы (по ТУ 6-03-22-15—72) . . . . .</b>	<b>444</b>

### В. Методы испытания механической прочности клеевых соединений

<b>XVII. Определение прочности склеивания при отслаивании . . . . .</b>	<b>445</b>
1. Определение прочности склеивания резины с металлом (без вулканизации) (по ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-6) . . . . .	445
2. Определение прочности приклеивания ткани к деревянной поверхности (по МРТУ 6-10-792—69, МИ-13) . . . . .	446
<b>XVIII. Определение прочности склеивания при расслаивании . . . . .</b>	<b>447</b>
1. Определение прочности склеивания слоев резины с резиной, пропрэзиненными тканей между собой и резины с другими материалами (по ГОСТ 6768—53) . . . . .	447
2. Определение прочности сдвоенных тканей (по ГОСТ 8976—59) . . . . .	448
3. Определение прочности связи тканевых полосок, склеенных резиновым kleem (по ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-4) . . . . .	448
<b>XIX. Определение предела прочности клеевых соединений при разрыве (по ГОСТ 270—64) . . . . .</b>	<b>449</b>
<b>XX. Определение предела прочности клеевых соединений при сдвиге (по ГОСТ 14759—69) . . . . .</b>	<b>451</b>
<b>XXI. Определение предела прочности клеевых соединений при равномерном отрыве . . . . .</b>	<b>453</b>
1. Определение предела прочности клеевого соединения резины с металлом без вулканизации (по ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-5) . . . . .	453
2. Определение предела прочности клеевых соединений металлов (по ГОСТ 14760—69) . . . . .	454
<b>XXII. Определение предела прочности клеевых соединений при скальвании . . . . .</b>	<b>456</b>
1. По ГОСТ 3056—45 . . . . .	456
2. По ГОСТ 14231—69 . . . . .	457
<b>XXIII. Определение предела прочности при растяжении (по ГОСТ 14236—69) . . . . .</b>	<b>457</b>
<b>Приложение 3. Иллюстрации . . . . .</b>	<b>460</b>
<b>Указатель марок . . . . .</b>	<b>462</b>

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Клеящие материалы на основе синтетических полимеров и природных соединений нашли широкое применение практически во всех отраслях народного хозяйства. Возможность соединения самых разнородных материалов — металлов, пластмасс, древесины, резины, стекла, ткани, бумаги, картона, кожи, силикатных, керамических и других материалов — позволяет использовать современные клеи в машиностроении, строительной технике, легкой, химической, деревообрабатывающей, электротехнической, полиграфической промышленности, в медицине и в быту. Склейивание металлов во многих случаях имеет существенные преимущества по сравнению с традиционными методами соединений — сваркой, клепкой, пайкой, болтовыми, винтовыми соединениями, — так как дает возможность изготавливать надежные, прочные конструкции и снизить стоимость производства изделий.

В настоящее время отечественной промышленностью производится большое число kleевых материалов различного назначения, и выход в свет настоящего сборника должен способствовать ознакомлению с kleями широкого круга работающих в областях, связанных с их применением.

В сборник включены технические условия на kleящие материалы, выпускаемые в системе Министерств химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и других министерств и ведомств по состоянию на 1 января 1974 года.

Клеящие материалы, описанные в сборнике, распределены на две большие группы: синтетические и природные. В первую из этих групп входят kleи на основе термореактивных и термопластичных полимеров.

В разделе «Клеи на основе термореактивных полимеров» помещены технические условия на фенольные, эпоксидные, мочевиноформальдегидные, полиэфирные и кремнийорганические kleи, представляющие собой в большинстве случаев композиции конструкционного назначения для соединения металлов и неметаллических материалов преимущественно в машиностроении, деревообрабатывающей и строительной промышленности.

Раздел «Клеи на основе термопластичных полимеров» составлен в основном из технических условий на материалы, основой которых являются полимеры и сополимеры винилхlorida, винилацетата, производных акриловой кислоты, полиамида. Сюда же включены подразделы, относящиеся к резиновым kleям и липким лентам. Основным назначением этих материалов является склейивание различных неметаллических материалов преимущественно в легкой промышленности, а также в быту, в медицине и т. д. Небольшие подразделы посвящены kleям на

основе производных целлюлозы и разным kleям (для магнитофонных и кинолент).

Главное назначение природных kleев (как животных, так и растительных) — приклеивание обоев, а также склеивание бумаги и картона при выполнении конторских, переплетных и фоторабот.

В приложении приведены извлечения из ГОСТов и стандартов на kleящие материалы, а также описаны методы испытаний физических, физико-химических и химических свойств kleев и механических свойств kleевых соединений.

В технические условия, помещенные в сборнике, внесены необходимые уточнения формулировок, принят, по возможности, единый порядок расположения материала и сделаны некоторые изменения редакционного характера, облегчающие пользование книгой.

Сборник снабжен указателем марок kleев.

*Д. А. Кардашов*

## **МАТЕРИАЛЫ ОРГАНОСИЛИКАТНЫЕ**

**ТУ 84-20—68**

*(С изменением № 1 от 20 октября 1968 г. и № 2 на основании письма предприятия  
п/я Г-4575 за № 1626 от 15 мая 1969 г.)*

*(Взамен СТУ-30-2416—64 СТУ-30-2727—67; СТУ-30-2943—66; ТУ-5—67; ТУ-3—67)*

Материалы органосиликатные представляют собой суспензии, приготовленные из кремнийорганических полимеров в толуоле (ГОСТ 5789—51 или ГОСТ 1930—56) и неорганических добавок. Применяются для создания слоя изоляции

на металлических и неметаллических поверхностях или в качестве клея для изготовления высоконагревостойких стеклотекстолитов и жаростойких проводов.

Покрытия из органосиликатных материалов являются электроизоляционными, теплоизоляционными, антикоррозионными, высоконагревостойкими, морозостойкими, атмосферостойкими, маслобензостойкими, радиопрозрачными. Они выдерживают длительное воздействие температур до 600 °C и кратковременное до 2500 °C, а также резкие перепады температур в диапазоне от -60 до 600 °C и обеспечивают защиту всевозможных поверхностей в условиях запыления, дождевания, 100%-ной относительной влажности воздуха и в воде.

Покрытия из материалов органосиликатных ВН-30 и ВН-30/6, отверженные при 200 °C, выдерживают условия электросварки.

Покрытия имеют хорошую адгезию к металлическим поверхностям, бетонам, цементу, силикатному кирпичу, керамике и другим строительным материалам, а также к высоконагревостойким пластмассам, за исключением галогенсодержащих пластмасс.

Покрытие деталей производится любым методом, используемым лакокрасочной промышленностью, в соответствии с технологическими инструкциями для конкретных видов изделий. Исходные компоненты, входящие в состав органосиликатных материалов, должны соответствовать ГОСТам и ТУ и иметь паспорта, удостоверяющие их годность.

Органсиликатные материалы должны изготавливаться в соответствии с технологическим регламентом, разработанным предприятием п/я Г-4093, и настоящими ТУ.

Материалы органосиликатные, в зависимости от назначения и свойств, выпускаются следующих групп и марок:

Группа	Марка	Цвет покрытия	Диапазон рабочих температур, °C от до	
А	5	Не нормируется	-60	350
	1	»	-60	500
	4	»	-60	400
	8	»	-60	400
	9	»	-60	300
В	58	»	-60	500
	58/1	»	-60	500
	58/2	»	-60	500
	58Э	»	-60	500
	58/1Э	»	-60	500
	58/2Э	»	-60	500
	30	Серо-зеленый	-60	400
ВН	30ДТ	Белый	-60	300
	30ДТ/1	Серый	-60	300
	30ДТ/7	Белый	-60	300
	30ПМ	Черный	-60	300
	30СЖ	Коричневый	-60	300
	30ОХ	Темно-зеленый	-60	300
	30ОХ/9	Темно-зеленый	-60	300
	30ОХ/10	Светло-зеленый	-60	300
	30ДТОХ	Салатный	-60	300
	30ДТС	Шаровый	-60	300
Ц	30ДТС/8	Шаровый	-60	300
	3003	Золотистый	-60	300
	30/6	Серо-зеленый	-60	300
	30Э	Не нормируется	-60	400
	5	»	-60	600

## 1. Технические требования

1.1. Вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при  $+20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$  — не менее 18 с.

1.2. Сухой остаток — не менее 45%; для состава В-58 — не менее 58%.

1.3. Равномерность нанесения — материалы органосиликатные, разбавленные толуолом до вязкости 18—25 с по вискозиметру ВЗ-4, должны хорошо наноситься на покрываемую поверхность краскораспылителем.

1.4. Внешний вид покрытий после сушки по п. 1.6 настоящих ТУ — ровная поверхность без пузырей и трещин, видимых в лупу с 3-кратным увеличением.

1.5. Прочность на удар по прибору У-2 — не менее 25 кгс/см.

1.6. Нагревостойкость — покрытия должны без растрескивания и пузырения выдерживать нагревание при температуре:

Группа	Марка	Температура, $^{\circ}\text{C}$
A	5	300
AC	1	500
	4	400
	8	400
	9	300
B	58	500
	58/1	500
	58/2	500
	58Э	500
	58/1Э	500
	58/2Э	500
VH	30	300
	30/6	300
	30Э	300
Ц	5	500

Примечание. Для остальных органосиликатных материалов нагревостойкость не определяется.

1.7. Стойкость к температурным изменениям — покрытия должны без растрескивания и пузырения выдерживать изменение температуры в пределах:

Группа	Марка	Температура, $^{\circ}\text{C}$	
		от	до
A	5	250	-60
AC	1	500	-60
	4	400	-60
	8	400	-60
	9	300	-60
B	58	500	-60
	58/1	500	-60
	58/2	500	-60
	58Э	500	-60
	58/1Э	500	-60
	58/2Э	500	-60
VH	30	300	-60
	30/6	300	-60
	30Э	300	-60
Ц	5	500	-60

Примечание. Для остальных органосиликатных материалов стойкость покрытий к изменению температуры не определяется.

### 1.8. Удельное объемное сопротивление, Ом·см, не менее:

Группа	Марка	При 20 °С	При 200 °С	После выдержки при относительной влажности 95–98%
А	5	$1,0 \cdot 10^{13}$	$1,0 \cdot 10^{13}$	$1,0 \cdot 10^{11}$
	AC	$1,0 \cdot 10^{13}$	$1,0 \cdot 10^{10}$	$1,0 \cdot 10^9$
	4	$1,0 \cdot 10^{13}$	$1,0 \cdot 10^{10}$	$1,0 \cdot 10^9$
	8	$1,0 \cdot 10^{13}$	$1,0 \cdot 10^{10}$	$1,0 \cdot 10^9$
	9	$1,0 \cdot 10^{13}$	$1,0 \cdot 10^{10}$	$1,0 \cdot 10^9$
В	58Э	$1,0 \cdot 10^{13}$	$1,0 \cdot 10^{10}$	Не определяется
	58/1Э	$1,0 \cdot 10^{13}$	$1,0 \cdot 10^{10}$	» »
	58/2Э	$1,0 \cdot 10^{13}$	$1,0 \cdot 10^{10}$	» »
ВН	30Э	$1,0 \cdot 10^{13}$	Не определяется	$1,0 \cdot 10^{10}$
Ц	5	$1,0 \cdot 10^{12}$	$1,0 \cdot 10^{10}$	$1,0 \cdot 10^9$

Примечание. Для остальных органосиликатных материалов удельное объемное сопротивление не определяется.

### 1.9. Электрическая прочность при 15–35 °С, кВ/мм, не менее:

Группа	Марка	Норма
А	5	10,0
	AC	7,0
	4	5,0
	8	5,0
	9	5,0
В	58Э	5,0
	58/1Э	5,0
	58/2Э	5,0
ВН	30Э	10,0
Ц	5	5,0

Примечание. Для остальных органосиликатных материалов электрическая прочность не определяется.

### 1.10. Диэлектрическая проницаемость покрытий при частоте 50 Гц:

- для В-58Э — не более 5,0;
- для ВН-30Э — не более 6,0.

Примечание. Для остальных органосиликатных материалов диэлектрическая проницаемость не определяется.

### 1.11. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 5,0 Гц для ВН-30Э — не более 0,08.

Примечание. Для остальных органосиликатных материалов тангенс угла диэлектрических потерь не определяется.

### 1.12. Коэффициент теплопроводности — не более $0,5 \frac{\text{ккал}}{\text{м} \cdot \text{ч} \cdot ^\circ\text{C}}$

гарантируется без испытания для материала В-58. Для остальных материалов не определяется.

Примечание. Контрольными являются испытания по показателям, перечисленным в пп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9. Типовые испытания производятся по всем пунктам раздела 1 настоящих ТУ, кроме п. 1.12, не реже 1 раза в квартал и во внеочередном порядке в случае замены сырья.

## 2. Правила приемки

2.1. Приемка. Материал предъявляют к приемке партиями. Партией считаются количество материала, полученное от одной или нескольких усредненных технологических операций.

2.2. Отбор проб. Пробу для испытаний отбирают от 5% тарных мест в каждой партии (но не менее чем от трех банок при малых партиях) или в

процессе производства из смесителя. Перед взятием пробы материал перемешивают до полной однородности и исчезновения осадка. Взятые пробы соединяют, тщательно перемешивают, отбирают не менее 1 кг и разливают поровну в две чистые сухие банки с притертymi пробками и пломбируют. На банки наклеивают этикетки с указанием наименования предприятия-изготовителя, марки материала, номера партии, даты изготовления партии, даты отбора пробы, фамилии лица, отобравшего пробу. Одну банку передают в лабораторию для анализа, а другую хранят в течение 1 года на случай арбитражного анализа. Лабораторию для арбитражного анализа выбирают по согласованию сторон. Арбитражная пробы хранится в условиях, оговоренных в п. 4.4.

При неудовлетворительных результатах анализа производят повторный анализ от удвоенного количества мест. При неудовлетворительных результатах повторного анализа партия бракуется.

### 3. Методы испытаний

3.1. Внешний вид отверженных покрытий определяют путем сравнения с эталоном.

3.2. Вязкость определяют по ГОСТ 8420—57 (Приложение 2, п. III.1).

3.3. Определение сухого остатка. Около 2 г испытуемого материала помещают в фарфоровый тигель (№ 3 или № 4, низкий) или бюкс (диаметром 50 мм и высотой 30 мм), взвешивают с точностью до 0,01 г и сушат по п. 1.6 настоящих ТУ. Затем вынимают, охлаждают над хлористым кальцием и взвешивают.

Содержание сухого остатка  $x$  (в %) вычисляют по формуле:

$$x = \frac{(c - a) \cdot 100}{(b - a)}$$

где  $a$  — масса тигля или бюкса, г;  $b$  — масса тигля или бюкса с испытуемым материалом до сушки, г;  $c$  — масса тигля или бюкса с испытуемым материалом после сушки, г.

Проводят два параллельных определения. Расхождение между результатами не должно превышать 1%.

3.4. Определение равномерности нанесения на поверхность. Органосиликатные материалы, разбавленные толуолом (ГОСТ 1930—56 или 5789—51) до вязкости 18—25 с по ВЗ-4 наносятся краскораспылителем на обезжиренные металлические пластины размером 100 × 100 × (0,5 ÷ 2,0) мм. Диаметр сопла краскораспылителя берется 1,8 мм. Расстояние от краскораспылителя до покрываемой поверхности должно быть не менее 150 мм. Рабочее давление распыляющего воздуха 2—2,5 кгс/см<sup>2</sup>.

На нанесенном покрытии не должно быть рябин и подтеков.

3.5. Режим отверждения покрытий. Покрытия из органосиликатных материалов, нанесенные на металлическую поверхность, должны полностью отверждаться после сушки по следующим режимам:

Группа	Марка	Режим отверждения
A	5	а. Воздушная сушка в течение 1 ч при 15—35 °C
AC	1	б. Подъем температуры от 20 до 250—270 °C
	4	со скоростью 1—1,5 °C в минуту и выдержка при
	8	данной температуре в течение 3 ч.
	9	
B	58	
	58/1	
	58/2	
	58Э	
	58/1Э	
	58/2Э	
Ц	5	

Группа	Марка	Режим отверждения
ВН	30	а. Воздушная сушка в течение 1 ч при 15—35 °С;
	30/6	б. Подъем температуры от 20 до 180—200 °С
	30ДТ	(допускается подъем температуры до 130—160 °С)
	30ДТ/7	со скоростью 1—1,5° в минуту и выдержка при
	30ПМ	данной температуре в течение 3 ч
	30СЖ	в. В случае введения отвердителя — воздушная
	30ОХ	сушка при 15—35 °С в течение 24 ч.
	30ОХ/9	
	30ОХ/10	
	30ДТОХ	
	30ДТС	
	30ДТС/8	
	30ОЗ	
	30Э	

3.6. Определение прочности на удар. На пластины из алюминиевых сплавов типа Д16 (ГОСТ 12592—67) размером 1,5 × 100 × 100 мм наносят слой органосиликатного материала толщиной 0,2—0,5 мм. После отверждения по п. 3.5 настоящих ТУ производят испытания по ГОСТ 4765—59.

3.7. Определение нагревостойкости. На обезжиренные металлические пластины — стальные (ГОСТ 1050—60) или из сплавов алюминия толщиной 0,5 мм размером 100 × 100 мм наносят слой органосиликатного материала толщиной 0,2—0,4 мм, отверждают по п. 3.5 настоящих ТУ и помещают в муфельную печь. По достижении температуры, указанной для данного материала в п. 1.6 настоящих ТУ, с допуском  $\pm 10$  °С образцы выдерживают в течение 5 ч. Затем вынимают и охлаждают до 15—35 °С.

После испытания на поверхности образцов не должно быть пузырей и трещин, видимых в лупу с 3-кратным увеличением.

3.8. Определение стойкости к температурным изменениям. На обезжиренные металлические пластины — стальные (ГОСТ 1050—60) или из сплавов алюминия наносят слой органосиликатного материала толщиной 0,2—0,4 мм и отверждают по п. 3.5 настоящих ТУ. Испытания проводят в камере тепла и камере холода, температура которых заранее доведена до значений, указанных для данного материала в п. 1.7 настоящих ТУ, с допуском  $\pm 10$  °С для камеры тепла. Каждый цикл состоит из выдержки образцов в течение 60 мин при плюсовой температуре и 30 мин при минусовой. Время переноса образцов из камеры в камеру не должно превышать 5 мин.

После испытания на поверхности образцов не должно быть пузырей и трещин, видимых в лупу с 3-кратным увеличением.

### 3.9. Определение диэлектрических свойств.

3.9.1. Подготовка образцов. На обезжиренные пластины из сплавов алюминия размером 100 × 100 × (0,5 ÷ 2) мм наносят слой органосиликатного материала толщиной 0,2—0,4 мм и отверждают по п. 3.5 настоящих ТУ.

Перед испытанием образцы должны быть выдержаны в терmostате при  $70 \pm 2$  °С в течение 6 ч, затем охлаждены до комнатной температуры над хлористым кальцием и помещены на 6 ч в комнатные условия (15—35 °С, относительная влажность воздуха 45—75%).

3.9.2. Удельное объемное сопротивление определяют по ГОСТ 6433.2—71.

Диаметр измерительного электрода  $50 \pm 0,2$  мм. Измерительное напряжение 100 В.

Разрешается испытание образцов без подготовки по п. 3.9.1, если время их пребывания в комнатных условиях после отверждения не превышает 24 ч.

Испытание при 20 °С производят при комнатных условиях (15—35 °С, относительная влажность воздуха не более 80%).

Испытание при 200 °С производят в камере тепла ( $200 \pm 5$  °С), причем образец и электроды выдерживают при данной температуре не менее 15 мин.

Испытание после выдержки образцов в условиях 95—98 %-ной относительной влажности при  $20 \pm 5$  °С в течение 24 ч производят при комнатных условиях не позднее чем через 5 мин после извлечения образцов из камеры влажности.

3.9.3. Электрическую прочность определяют по ГОСТ 6433.3—71 при плавном подъеме напряжения.

За результат принимают среднее арифметическое значение десяти определений.

Разрешается испытание образцов без подготовки по п. 3.9.1, если время их пребывания в комнатных условиях после отверждения не превышает 24 ч.

3.9.4. Тангенс угла диэлектрических потерь и диэлектрическую проницаемость определяют по ГОСТ 6433.4—71 при напряжении 0,5—1 кВ. Диаметр измерительных электродов  $50 \pm 0,2$  мм.

## 4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

4.1. Упаковка. Материалы органосиликатные затариваются в герметичные банки из белой жести (ГОСТ 9488—60), стали тонколистовой оцинкованной (ГОСТ 13722—68) 1-го сорта или алюминия (ГОСТ 7869—56) вместимостью не более 50 л.

4.2. Маркировка. На каждую емкость прикрепляют бирку или этикетку с указанием предприятия-изготовителя, марки материала, номера партии, года и месяца изготовления, номера настоящих ТУ, массы нетто и брутто.

Каждая партия материала сопровождается паспортом.

4.3. Транспортирование материала производится любым транспортом, кроме воздушного. Допускается транспортирование при минусовой температуре, но не более 20 суток.

4.4. Хранение. Материалы органосиликатные должны храниться в закрытой таре в сухом помещении при 5—20 °С. Их необходимо предохранять от прямого действия солнечных лучей и влаги.

## 5. Гарантий поставщика

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует годность материала в течение 1 года при соблюдении условий хранения. По истечении указанного срока материал подлежит переносу испытанию.