

**ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ**

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ

НД № 2-020101-118



**Санкт-Петербург
2019**

Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов утверждены в соответствии с действующим положением и вступают в силу 1 июля 2019 года.

Настоящее издание Правил составлено на основе издания 2018 года с учетом изменений и дополнений, подготовленных непосредственно к моменту переиздания.

Правила состоят из следующих частей:

часть I «Общие положения по техническому наблюдению»;

часть II «Техническая документация»;

часть III «Техническое наблюдение за изготовлением материалов»;

часть IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий».

Правила издаются в электронном виде на русском и английском языках.

Настоящее издание Правил, по сравнению с изданием (2018 г.), содержит следующие изменения и дополнения.

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ

1. Раздел 2: в пункты 2.1.4.6, 2.2.1.2.1.2, 2.2.2.4.1, 2.2.6.2.6.4, 2.4.1.5 внесены изменения.

2. Раздел 3: в пункты 3.1.1, 3.1.1.2.5 внесены уточнения требований с учетом опыта наблюдения;

глава 3.5 изменена в связи с новыми требованиями к ледостойким покрытиям (НИР 17-58861 от 24.04.2017);

введена новая глава 3.6 с общими требованиями к порядку одобрения полимерных и полимерных композиционных материалов.

3. Раздел 4: в пункт 4.3.2.3, в сноску 3 таблицы 4.4.4.1 внесены изменения;

в таблицу 4.5.8 внесены изменения;

в рисунок 2 Приложение 1 (Обязательное) внесены изменения;

в пункт 9 Приложения 4 внесена редакционная правка относительно новых практических рекомендаций;

в таблицу Приложения 4 внесена редакционная правка.

4. Раздел 6: в пункты 6.2.2.5, 6.6.4.2, таблицу 6.8.2.3 внесены изменения.

5. Внесены изменения редакционного характера.

Изменения, вносимые в настоящую часть Правил, начиная с 15.05.2019, приводятся в Перечне изменений. Изменения редакционного характера в Перечень не включаются.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменяемые пункты/главы/разделы	Информация по изменениям	№ и дата циркулярного письма, которым внесены изменения	Дата вступления в силу
Пункт 4.3.2.3	Уточнено требование к кодовому обозначению способа сварки	314-01-1255ц от 21.08.2019	21.08.2019
Раздел 4, приложение 1	На рисунках 1-4 уточнены требования к условным обозначениям процессов сварки На рисунке 5 удалены кодовые обозначения типов соединений	314-01-1255ц от 21.08.2019	21.08.2019
Пункт 6.2.1	Введено определение «Погонная энергия»	314-01-1288ц от 18.11.2019	20.12.2019
Пункт 6.2.2.3	Внесены новые условные обозначения кодирования типов сварных соединений	314-01-1255ц от 21.08.2019	01.10.2019
Пункт 6.3.1.1.2	Добавлены требования количества проб Тэккен для испытаний	314-01-1288ц от 18.11.2019	20.12.2019
Пункт 6.3.1.1.4	Ведены требования к подготовке кромок проб Тэккен	314-01-1288ц от 18.11.2019	20.12.2019
Пункт 6.3.1.7	Введены требования к пробам Тэккен по сопротивляемости основного и сварочного материалов образованию холодных трещин	314-01-1288ц от 18.11.2019	20.12.2019
Пункт 6.3.2.1.4	Ведены требования к изготовлению проб Тэккен	314-01-1288ц от 18.11.2019	20.12.2019
Пункт 6.3.2.2.3	Добавлены требования к параметрам режима сварки проб Тэккен	314-01-1288ц от 18.11.2019	20.12.2019
Пункт 6.3.2.2.6	Введена схема сварки испытываемого шва пробы Тэккен	314-01-1288ц от 18.11.2019	20.12.2019
Таблица 6.4.1.1	Введены требования к контролю и объему испытаний проб Тэккен	314-01-1288ц от 18.11.2019	20.12.2019
Пункт 6.4.2	Добавлены требования к расположению мест отбора образцов из пробы Тэккен	314-01-1288ц от 18.11.2019	20.12.2019
Пункт 6.4.4.8	Введены требования к испытаниям на сопротивляемость образованию холодных трещин	314-01-1288ц от 18.11.2019	20.12.2019
Таблица 6.6.2.2.2	Добавлены требования к области одобрения технологического процесса сварки при квалификационных испытаниях на пробе Тэккен	314-01-1288ц от 18.11.2019	20.12.2019
Таблица 6.6.3.2	Уточнены требования к одобрению по пространственным положениям сварки с учетом современных требований членов МАКО	314-01-1255ц от 21.08.2019	01.10.2019
Таблица 6.6.3.3	Уточнены требования к типам сварных соединений на основании опыта технического наблюдения	314-01-1255ц от 21.08.2019	01.10.2019
Пункт 6.6.3.6.3	Введены требования к области одобрения технологического процесса сварки по величине погонной энергии	314-01-1288ц от 18.11.2019	20.12.2019
Пункт 6.6.3.7	Добавлены требования к области одобрения технологического процесса сварки при отсутствии предварительного подогрева	314-01-1288ц от 18.11.2019	20.12.2019
Пункт 6.8.2.3	Уточнены требования к условным обозначениям процессов сварки	314-01-1255ц от 21.08.2019	01.10.2019
Пункт 7.5.3.3	Уточнены требования к одобрению по типам сварных соединений на основании опыта технического наблюдения	314-01-1255ц от 21.08.2019	01.10.2019
Пункт 8.1.4	Уточнено условное обозначение процесса сварки	314-01-1255ц от 21.08.2019	01.10.2019

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1.1 Положения настоящей части Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов¹ применяются при осуществлении технического наблюдения Российским морским регистром судоходства² за изготовлением и применением материалов для судов.

1.1.2 Техническое наблюдение за изготовлением и применением материалов, предназначенных для противопожарной защиты судов, производится в соответствии с положениями разд. 4 «Материалы, конструкции и изделия противопожарной защиты» части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий».

1.2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

1.2.1 Термины и их определения и пояснения, относящиеся к общей терминологии, приведены в части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и части I «Общие положения по техническому наблюдению» настоящих Правил.

1.2.2 В настоящей части приняты также следующие определения:

Вторая сторона — внешняя участвующая сторона, заинтересованная в деятельности предприятия, например, потребитель или организация/лицо, выступающие от его имени.

Клеймо Регистра — клеймо, штампель или пломбир определенного, регламентированного Регистром вида, которые наносятся на продукцию в конечном ее виде или в процессе изготовления с целью подтверждения осуществленного Регистром технического наблюдения и идентификации продукции выданным на нее документам.

Образец — изготовленное из пробы изделие определенной формы и размеров, на котором непосредственно производится определение механических, технологических или иных свойств материала при испытаниях.

Партия — ограниченное количество полуфабрикатов, на которые распространяются результаты проведенных в установленном порядке испытаний.

Первоначальные испытания — определенный объем контрольных испытаний, регламентированный специальной, одобренной Регистром программой и выполняемый во время освидетельствования предприятия Регистром с целью выдачи ему Свидетельства о признании изготовителя (СПИ).

Полупродукт — слиток, сляб, блюм, заготовка, в дальнейшем подвергающиеся переделу, технологической обработке.

Полуфабрикат — лист, поковка, отливка, труба и т.п., в дальнейшем, при использовании по назначению, подвергающиеся механической или технологической обработке.

Проба — часть полуфабриката или специально изготовленная заготовка, предназначенная для изготовления образцов для испытаний.

Сдаточные испытания — определенный правилами РС или согласованной с ним документацией объем испытаний поставляемой с техническим наблюдением Регистра продукции, по результатам которых могут быть оформлены Свидетельства о соответствии.

¹В дальнейшем — Правила.

²В дальнейшем — Регистр.

Серийный образец — образец партии материала или изделий, изготовленный по принятой предприятием (изготовителем) технологии для серийного производства, на котором путем испытаний проверяется его соответствие головному образцу (прототипу) согласно одобренной Регистром технической документации.

Сертификат предприятия (сертификат качества) — документ предприятия (изготовителя), удостоверяющий соответствие определенного объема конкретного вида продукции требованиям заказа и подтверждающий изготовление продукции в полном соответствии с существующей на предприятии (изготовителе) технологией.

Сертификат выдается предприятием (изготовителем) и должен быть удостоверен подписью ответственного лица от контролирующего качество продукции органа предприятия.

Третья сторона — внешняя сторона, признаваемая независимой от участвующих сторон в процессе определения соответствия материала или изделия каким-либо известным требованиям, таким как требования национальных или международных стандартов, правил РС, ИСО 9001 и т.д.

1.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

1.3.1 Техническое наблюдение осуществляется на основании издаваемых Регистром правил и имеет целью определить, отвечают ли правилам и дополнительным требованиям, если это оговорено особо, материалы и изделия, предназначенные для постройки и ремонта судов и их оборудования.

Дополнительными являются:

требования, которые Регистр может предъявить в процессе осуществления технического наблюдения для получения дополнительных данных о качестве продукции (изменение объема и методик испытаний, мест отбора проб, размеров образцов и т. п.);

требования, которые потребитель материала может внести в заказ на поставку материала, сверх регламентированного правилами.

Документом, удостоверяющим признание Регистром предприятия как изготовителя материалов, удовлетворяющих требованиям правил, является СПИ.

Указанный документ подтверждает соответствие поставляемой изготовителем продукции и условий ее производства требованиям правил РС и удостоверяет внесение изготовителя в издаваемый Регистром Перечень одобренных материалов и признанных изготовителей.¹

Документами, подтверждающими соответствие поставляемого материала требованиям правил и содержащими сведения, позволяющие идентифицировать поставляемую продукцию, являются:

Свидетельство о соответствии (3.3 части I «Общие положения по техническому наблюдению»);

Сертификат предприятия (изготовителя) (см. 1.2.2) согласованной с Регистром формы, заверенный представителем РС.

Техническое наблюдение Регистра на предприятиях изготавливающих материалы, не заменяет деятельности органов технического контроля, выполняющих свои функции на этих предприятиях.

Спорные вопросы, возникающие в процессе технического наблюдения, могут быть представлены предприятиями (изготовителями) непосредственно в вышестоящее подразделение РС. Решения Главного управления Регистра (ГУР) являются окончательными.

Толкование положений настоящей части является компетенцией Регистра.

1.3.2 При рассмотрении проектной и технической рабочей документации подразделениям РС необходимо руководствоваться следующим:

1. требованиями соответствующих частей настоящих Правил;

2. Номенклатурой РС (см. приложение 1 к части I «Общие положения по техническому наблюдению»);

3. специальными указаниями ГУР.

¹В дальнейшем — Перечень материалов.

2 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЗНАНИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (СПИ)

2.1.1 Общие положения.

2.1.1.1 Область распространения.

СПИ выдается изготовителям изделий и материалов указанных в 1.1.4 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, а именно:

- прокат судостроительной стали;
- прокат стали для котлов и сосудов под давлением;
- стальные трубы для котлов, теплообменных аппаратов, сосудов под давлением и судовых систем и трубопроводов;
- стальные поковки и отливки;
- отливки из чугуна;
- отливки из легких и цветных сплавов;
- полуфабрикаты из цветных и легких сплавов;
- цепи и тросы;
- сталь для цепей;
- слябы, blooms и заготовки для проката судостроительной и котельной стали, если они изготавливаются на отдельном от прокатного производства предприятии.

Приведенные выше изделия и материалы, в соответствии с правилами РС подлежащие техническому наблюдению при изготовлении, могут поставляться изготовителями, имеющими СПИ.

Для получения СПИ изготовитель должен быть признан Регистром в соответствии с требованиями разд. 10 части I «Общие положения по техническому наблюдению» и 2.1 настоящей части.

2.1.1.2 Срок действия.

Срок действия СПИ и срок его подтверждения определяются в соответствии с 3.4 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

При изменении условий оформления СПИ (см. 2.1.1.3) действие документа прерывается и должно быть возобновлено.

Если по производственным причинам необходимые для возобновления действия СПИ работы не могут быть проведены в установленные сроки, то для сохранения СПИ и изготовителя в Перечне материалов сроки выполнения этих работ должны быть согласованы в период действия СПИ (как правило, основной причиной для переноса проверки является отсутствие соответствующих заказов, т.е. материалов, необходимых для выполнения требуемых испытаний).

При положительных результатах работ срок действия СПИ и дата его следующего возобновления остаются неизменными. Действие СПИ не прерывается.

Соответствующее решение принимается подразделением ГУР/РС, осуществляющим техническое наблюдение у изготовителя, на основании обращения изготовителя, мотивирующего перенос сроков.

Схема поддержания Перечня материалов в надлежащем виде изложена в 2.2.4.

2.1.1.3 Условия, необходимые для оформления СПИ.

Все работы, связанные с оформлением, подтверждением или возобновлением действия СПИ, по согласованию с ГУР выполняются подразделениями РС, в регионе деятельности которых находятся изготовители.

СПИ оформляется и выдается изготовителю при выполнении определенных Регистром требований и формальностей (см. 2.1.2) и на основании положительных результатов первоначальных освидетельствований (см. 2.1.3) или освидетельствований при возобновлении СПИ.

Освидетельствование изготовителя проводится на основании обращения/заявки (см. 2.1.2) и, в общем, требует выполнения следующих действий:

- рассмотрения представленной заявки и сопровождающей необходимой документации (см. 2.1.2);

анализа заявки изготовителя, определения финансовых, трудовых, временных ресурсов и согласования плана работ;

ознакомления с технологией производства и существующей системой контроля качества (см. 2.2); проведения испытаний (см. 2.2);

анализа результатов освидетельствования производства, существующей системы контроля качества, испытаний и сопоставления с представленной изготовителем и рассмотренной ранее документацией.

Информация, полученная Регистром при выполнении работ, связанных с оформлением, подтверждением или возобновлением действия СПИ, рассматривается как строго конфиденциальная и не может быть передана третьей стороне без согласия предприятия (изготовителя), предоставившего эту информацию, а также предприятия (изготовителя), на которое эта информация распространяется.

2.1.1.4 Освидетельствование производства изготовителя.

2.1.1.4.1 При освидетельствовании подтверждаются представленная предприятием (изготовителем) в заявке и приложении к ней информация о возможностях производства, заявленной продукции и ее фактическое соответствие требованиям настоящих Правил.

Одновременно, если имеется необходимость, вызванная выполнением определенных заказов, может быть подтверждено соответствие продукции дополнительным требованиям контракта (стандартам, спецификациям и другой оговоренной документации).

Освидетельствование включает ознакомление с реальным производством (от шихтового двора до склада готовой продукции и участка отбракованной продукции) и практическое сопоставление данных предоставленной согласно 2.2.2.2 документации о цехах, участках, лабораториях и офисах изготовителя (производства).

2.1.1.4.2 Первоначальное освидетельствование проводится на производстве изготовителя, впервые обратившегося к Регистру, или на производстве изготовителя, имеющего признание Регистра и представляющего материал/материалы, не указанные в выданном СПИ.

Освидетельствование в объеме, приравненном к первоначальному, может быть осуществлено в следующих случаях:

- при изменении технологии, относящейся к любому из упомянутых правилами процессов производства материалов (плавка, разливка, прокатка и/или термообработка, ковка, прессование и т.п.);
- при изменении максимальной толщины (размеров) поставляемых материалов;
- при изменении химического состава (корректировке состава, введении микролегирования и т.п.);
- при использовании другого оборудования и средств производства, применяемых в одобренном Регистром ранее технологическом процессе (станов, термического или иного оборудования);
- при использовании для производства заготовок (слябов, блюмов и т.п.), получаемых изготовителем от неизвестных и не признанных Регистром предприятий (производств).

При первоначальном одобрении объем документации, представляемой Регистру, должен соответствовать указанному в 2.1.2.

Объем освидетельствований и испытаний при первоначальном одобрении является базовым и в максимальной степени должен учитывать особенности производства продукции на конкретном предприятии (изготовителе).

2.1.1.4.3 Освидетельствование при подтверждении и возобновлении СПИ осуществляется в соответствии с 2.1.4 — 2.1.5.

2.1.1.4.4 При внесении изменений в реквизиты изготовителя в Регистр представляется соответствующий комплект измененной документации, а переоформление СПИ при этом осуществляется в установленном порядке, без изменения указанных в первоначальном документе сроков. Освидетельствование производства может не осуществляться.

2.1.1.4.5 Освидетельствование испытательной лаборатории, входящей в состав металлургических или иных изготовителей, рассматривается как неотъемлемая часть процесса производства материалов, поэтому оформления для нее отдельного документа Регистра (Свидетельства о признании испытательной лаборатории) не требуется.

СПЛ может быть выдано испытательной лаборатории по отдельному ее обращению/заявке, как правило, в случае выполнения ею заказов сторонних предприятий (изготовителей).

Если проведение испытаний заявленной продукции невозможно у изготовителя, необходимые испытания должны выполняться в признанной Регистром испытательной лаборатории.

Основные положения об освидетельствовании испытательной лабораторий изложены в 1.5 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

2.1.1.4.6 При освидетельствовании испытательной лаборатории и ознакомлении с документацией необходимо обратить внимание на следующее:

- порядок поступления и оформления заявок на проведение испытательной лабораторией работ; квалификацию персонала;

- порядок отбора проб, идентификацию при изготовлении образцов и испытаниях;

- наличие сведений об аккредитации испытательной лаборатории компетентными национальными или международными организациями.

2.1.1.4.7 Паспорт испытательной лаборатории должен содержать все необходимые сведения о данной испытательной лаборатории, включая реквизиты, номенклатуру продукции, видов и методик испытаний, а также сведения об оснащенности данной испытательной лаборатории (технические характеристики, данные о состоянии, сроках проверок оборудования), перечень нормативных документов о состоянии помещений и об обслуживающем персонале.

Следует также обратить внимание на форму и оформление протоколов испытаний. Содержание протокола по отдельным видам испытаний может различаться, но общая форма должна быть стандартизована. Исправления и дополнения к протоколу после его оформления могут осуществляться только в виде отдельного документа. Каждый протокол должен иметь идентификационный номер. В нем должны быть указаны наименование испытательной лаборатории, ее принадлежность (если испытательная лаборатория относится к изготовителю, должно присутствовать его наименование), место расположения и дата выполнения испытаний.

Протоколы испытательной лаборатории должны быть подписаны лицом, ответственным за проведение данного вида испытаний, и руководителем испытательной лаборатории.

2.1.1.4.8 Проводимые у изготовителя контрольные испытания материалов, представляемых согласно заявке, должны быть засвидетельствованы представителем РС в процессе освидетельствования им производства. Протоколы этих испытаний должны быть заверены представителем РС.

При засвидетельствовании контрольных испытаний Регистр должен руководствоваться технической информацией, представленной в приложении 1 к настоящему разделу. В случае сомнения в должном состоянии оборудования и/или правильности проведения испытаний Регистр может привлечь экспертов других независимых лабораторий, признанных Регистром, для проверки проводимых работ.

2.1.1.4.9 При освидетельствовании существующей у изготовителя системы контроля качества и ознакомлении с документацией необходимо обратить внимание на присутствие и формализацию следующих процедур:

- входного контроля;

- объема и характера проверки;

- системы идентификации материалов или поступающих полуфабрикатов во время их хранения и всего процесса производства. Необходимо удостовериться в том, что все сырье или материалы не используются и не подвергаются дальнейшей переработке без соответствующей проверки, зафиксированной в документации изготовителя. Определяется объем контроля поставщика;

- технологического процесса, влияющего на качество конечного продукта, стадии которого должны быть управляемы (инструкции, определяющие методы контроля и управления, документально установленные критерии качества выполняемых работ, корректирующие действия, маркировка, система сбора, использования и хранения производственных параметров);

- контроля отбракованных материалов, ремонта;

- обработки, повторной проверки.

2.1.1.4.10 Испытания должны выполняться в соответствии с согласованной программой.

Выбор полуфабрикатов, вырезка проб, изготовление образцов должны выполняться под непосредственным наблюдением представителя РС.

Размеры представляемых для испытаний полуфабрикатов должны соответствовать размерам полуфабрикатов в предполагаемых поставках (по крайней мере один из полуфабрикатов должен иметь максимальные ширину, толщину или диаметр).

Образцы для испытаний должны иметь клеймение, необходимое для их идентификации с представленным для испытаний полуфабрикатом. Технология резки и изготовления, промежуточное клеймение, равно как и схемы расположения образцов и вырезки проб, должны быть согласованы заранее.

Все результаты испытаний должны быть зафиксированы в протоколах, подписанных представителем системы контроля качества, действующей на предприятии (изготовителе), и заверены представителем РС, осуществляющим техническое наблюдение за испытаниями.

Упомянутые протоколы являются частью комплекта документов (отчета), представляемого предприятием (изготовителем) Регистру в качестве основания для выдачи СПИ.

2.1.1.4.11 Регистру на одобрение, в виде отчета, представляется комплект документов, содержащий всю информацию об изготовлении и испытаниях всех представленных для испытаний полуфабрикатов.

Отчет составляется в произвольной форме, но должен включать разделы, соответствующие 2.1.2.

Отчет должен содержать копии программы и заверенных Регистром протоколов испытаний; также должны быть представлены данные по режимам выплавки, разливке, прокатке, термической обработке и т. п., микрофотографии и результаты неразрушающего контроля, если они требовались.

Содержание отчета должно отвечать требованиям правил РС и представленной в приложении к заявке документации. При удовлетворительных результатах испытаний, освидетельствования производства и рассмотрения представленного отчета подразделением ГУР/РС, осуществившим освидетельствование, оформляется Акт освидетельствования предприятия (форма 6.3.19), который служит основанием для выдачи изготовителю СПИ.

Отчеты и данные о результатах испытаний, освидетельствований и рассмотрения технической документации, как и сама документация, должны сохраняться в подразделении ГУР/РС, осуществляющем техническое наблюдение за изготовителем, в течение установленного этим подразделением срока. Копии упомянутых здесь отчетов и данных, если это оговорено, представляются в ГУР.

В ГУР представляется вся информация о принятых в процессе одобрения принципиальных решениях, результатах рассмотрения технической документации, а также:

Извещение (форма 25.П.01/01) — в электронном виде;

Первичный информационный документ (ПИД) фирмы (форма 71.П.01), при изменении наименования изготовителя — в электронном виде;

проект СПИ (при первоначальном освидетельствовании) и копии возобновленных СПИ (при возобновлении СПИ);

копии согласованной документации на поставку продукции (если имеются).

Выданные ранее СПИ у изготовителя утрачивают силу, о чем также сообщается в ГУР.

Обо всех принятых решениях по результатам рассмотрения представлений подразделениями Регистра ГУР информирует эти подразделения и предприятия (изготовителей).

2.1.2 Оформление заявки на признание изготовителя (получение СПИ).

2.1.2.1 Заявка предприятия (изготовителя) представляет собой официальное обращение предприятия (изготовителя) на официальном бланке этого предприятия (изготовителя) и, если не оговорено иное, оформляется предприятием (изготовителем) в произвольной форме.

Кроме указания цели выполнения работ заявка/обращение должны содержать финансовые гарантии и перечень необходимой для рассмотрения заявки документации (см. 2.1.2.2). Заявка/обращение представляются в подразделение РС, в регионе деятельности которого располагается предприятие (изготовитель), но может быть направлена непосредственно в ГУР.

При этом в ГУР направляются:

сведения о результате выполненных подразделением Регистра действий и о произошедших изменениях (или их отсутствии) при переоформлении (возобновлении) СПИ;

копия заявки при первоначальном обращении предприятия (изготовителя) или при возобновлении технического наблюдения Регистра на предприятии (изготовителе), ранее имевшем, но утратившем СПИ.

2.1.2.2 Приложение к заявке.

Одновременно с заявкой Регистру представляются краткие сведения о изготовителе и производстве (см. 2.2.1.2).

Как правило, изложенное в 2.2.1.2 приемлемо для всех изготовителей, предполагающих изготавливать или уже изготавливающих материалы под техническим наблюдением Регистра и обращающихся в Регистр с соответствующими заявками.

2.1.3 Оформление СПИ.

2.1.3.1 СПИ (форма 7.1.4.1), если не оговорено иное (см. 2.1.1.3), оформляется подразделением ГУР/РС, выполнившим освидетельствование изготовителя.

2.1.3.2 Оформленное СПИ должно содержать в приложении информацию о способе и особенностях изготовления материала, размерах поставляемых полуфабрикатов, документации, в соответствии с которой осуществляется поставка, и, если требуется, особенности маркировки продукции (см. 1.4.1.2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов).

Наличие у СПИ приложения обязательно. Для каждого материала на бланке СПИ в соответствии с Номенклатурой РС (см. приложение 1 к части I «Общие положения по техническому наблюдению») должен определяться и указываться соответствующий код.

2.1.4 Подтверждение СПИ.

2.1.4.1 Подтверждение СПИ осуществляется в сроки, указанные на бланке СПИ, в соответствии с 2.1.1.2.

2.1.4.2 Внеочередное освидетельствование изготовителя, имеющего СПИ, в период его действия должно осуществляться в случаях:

дефектации при применении продукции или при ее эксплуатации, выявления причин, повлиявших на качество продукции;

отказа от предъявления продукции при ее производстве и применении;

неудовлетворительной работы системы контроля качества;

внесения изменений в условия одобрения без предварительного согласования с Регистром;

многочисленных отрицательных результатов при проведении испытаний;

неоднократно повторяющихся отклонений от технологии производства или контроля и отмеченного снижения стабильности качества продукции (даже при представлении результатов анализа произошедших отклонений и восстановлении доверия Регистра к уровню качества).

Подтверждение СПИ может распространяться на отдельные виды продукции или на все материалы, указанные в СПИ.

В приведенных выше случаях решение о необходимости подтверждения СПИ принимается ГУР и/или подразделением РС, осуществляющим техническое наблюдение у изготовителя.

2.1.4.3 Все перечисленное в 2.1.4.2 может рассматриваться Регистром как ставящее под сомнение сохранение действия СПИ конкретного изготовителя, поэтому может трактоваться сторонами как «внеочередное возобновление» СПИ с соответствующим оформлением заявки предприятия (изготовителя) и т.п.

2.1.4.4 Кроме перечисленного в 2.1.4.2, подтверждение может быть потребовано при отсутствии поставок материалов с техническим наблюдением Регистра в истекший с момента выдачи, возобновления или предыдущего подтверждения СПИ срок, превышающий 2 года.

2.1.4.5 Объем испытаний и освидетельствований при подтверждении СПИ определяется в каждом случае и может быть приравнен к объему первоначального освидетельствования (см. 2.1.1.4.2).

2.1.4.6 При официальном предоставлении предприятием (изготовителем) подтверждения неизменности условий выдачи СПИ и соответствующих статистических данных, свидетельствующих о стабильности уровня качества продукции, подтверждение СПИ может осуществляться по сокращенной программе.

По усмотрению подразделения ГУР/РС, осуществляющего техническое наблюдение у изготовителя, испытания могут не проводиться в следующих случаях:

при постоянных поставках указанной в СПИ продукции под техническим наблюдением Регистра или иного классификационного общества и предоставлении изготовителем соответствующей информации в статистически обработанном виде;

при непостоянных поставках под техническим наблюдением Регистра или иного классификационного общества продукции, указанной в СПИ, но предоставлении изготовителем соответствующей информации о поставках материалов, близких по своим параметрам к представляемым и изготавливаемым по аналогичным технологиям. Данные по химическому анализу должны включать все элементы, указанные для представляемых предприятием материалов, включая микролегирующие.

В дополнение к приведенному выше, подразделением РС могут быть востребованы данные по отбраковке продукции, внутренним дефектам, состоянию поверхности и размерам.

При недостатке необходимых сведений по материалам, указанным в СПИ, статистические данные могут быть дополнены сведениями по сходным материалам, изготовленным по той же технологии.

2.1.4.7 В случае, если на предприятии производства отсутствует упомянутая в СПИ или сходная с ней продукция, подтверждение может быть осуществлено при получении соответствующих заказов. Объем освидетельствований и испытаний в данном случае также может быть приравнен к первоначальному, но должен быть скоординирован с объемом заказа и со сроками действия СПИ.

Если подразделение РС приняло решение о необходимости подтверждения СПИ, в ГУР направляется соответствующее представление.

2.1.5 Возобновление действия СПИ.

2.1.5.1 Возобновление действия СПИ осуществляется в сроки, указанные на бланке СПИ, в соответствии с 2.1.1.2.

2.1.5.2 Возобновление действия СПИ на конкретном, известном изготовителе осуществляется на основании результатов очередного освидетельствования изготовителя. Решение о порядке, объеме и условиях выполнения освидетельствования изготовителя, если не оговорено иное, принимается подразделением РС, осуществляющим техническое наблюдение на изготовителе, с учетом результатов выполнения прежних освидетельствований (см. 2.1.4).

Изложенное в 2.1.4.2 и 2.1.4.3 в полной мере распространяется на условия возобновления действия СПИ.

2.1.5.3 Объем испытаний и освидетельствований при подтверждении СПИ определяется в каждом случае и может быть приравнен к объему первоначального освидетельствования. Как правило, объем испытаний определяется, исходя из положений 2.1.4.5 — 2.1.4.7.

Освидетельствование в объеме первоначальных испытаний, кроме указанного, может быть востребовано при формальном характере предыдущей проверки (см. 2.1.4.6).

Необходимость выполнения работ и объемы одобрения, приравненные к первоначальному, могут быть согласованы с ГУР.

2.1.6 Утрата силы СПИ.

СПИ может утратить силу в следующих общих случаях:

по желанию изготовителя;

при подтвержденном несоответствии поставляемой изготовителем продукции положениям выданного предприятию (изготовителю) СПИ (требованиям правил РС и документации, признанной Регистром и внесенной в СПИ);

при нарушении условий осуществления технического наблюдения у изготовителя, перечисленных в договоре;

по окончании срока действия СПИ, если соответствующая заявка предприятия (изготовителя) не была подана в установленные сроки.

Как правило, конкретные условия, при которых СПИ утрачивает силу, регламентируются договором о техническом наблюдении, заключаемым Регистром с предприятием (изготовителем).

2.2 СХЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

2.2.1 Схема признания изготовителей полупродукта для судостроительной стали.

2.2.1.1 Общие указания.

Настоящие положения определяют схему признания (первоначальное освидетельствование) Регистром процесса производства исходного полупродукта, такого как, слиток, сляб, блюм, заготовка для судостроительной стали.

Порядок осуществления работ по признанию изготовителя, оформлению, подтверждению и переоформлению СПИ изложен в 2.1.

2.2.1.2 Область распространения признания. Документация.

2.2.1.2.1 Первоначально представляемая документация.

С целью получения признания предприятие (изготовитель) должно представить Регистру программу контрольных испытаний и следующую основную информацию, характеризующую изготовителя и его продукцию:

.1 название и адрес предприятия (изготовителя), месторасположение производств (план расположения цехов), используемые в плане обозначения, размеры цехов, виды и годовые объемы продукции, поставляемой для судостроения и другого назначения (если применимо);

.2 сведения об организации производства и системе качества:

схему организации производства;

штат рабочих;

штат служащих и сведения об организации подразделения контроля качества;

сведения о квалификации персонала, вовлеченного в работы, обеспечивающие требуемое качество продукции, сертификат соответствия системы требованиям стандарта ИСО 9001;

сертификаты об одобрении производства другими классификационными обществами (если имеются);

.3 сведения о средствах производства:

краткое описание производственного процесса;

происхождение и складирование шихты (исходных материалов);

складирование и хранение изготовленной продукции;

оборудование и приборы периодического контроля, используемые в процессе изготовления продукции;

.4 сведения о системе контроля качества и оборудовании:

описание системы идентификации материалов, используемой на различных стадиях производства;

оборудование для проведения химического анализа и процедуры для соответствующей калибровки (поверки);

перечень процедур по обеспечению контроля качества продукции;

.5 сведения о видах исходного полупродукта, категории стали, толщины, основные механические характеристики материала:

допустимое содержание химических элементов, включая содержание раскисляющих элементов и измельчающих зерно микролегирующих добавок, а также примесей в зависимости от категории стали (если содержание химических элементов зависит от толщины проката и состояния его поставки, соответствующие отклонения должны быть регламентированы документально);

допустимый максимальный углеродный эквивалент, определяемый в соответствии с формулой, указанной в 3.2.2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов;

максимальные значения $R_{см}$, если не оговорено иное, определяемые для стали высокой прочности с содержанием углерода менее 0,13 %;

статистические данные по химическому составу и, если имеются данные со сталепрокатного производства, статистические данные по механическим свойствам (R_{eH} , R_m , A %, KV), которые должны продемонстрировать способности изготовителя производить продукцию в соответствии с установленными требованиями;

.6 сведения о производстве стали:

процесс производства стали и мощность печей и/или конвертора;

используемые шихтовые материалы;

раскисление и легирование;

десульфация (если необходимо) и вакуумная обработка;

метод разливки: слиток или непрерывная разливка. В случае применения непрерывной разливки стали представляется информация о типе разливочной машины, практике разливки, методах, препятствующих окислению, ливационном контроле и контроле неметаллических включений, электромагнитном перемешивании расплава, мягком обжатии и т.п.;

размеры и масса слитка или сляба;

поверхностная обработка слитков или слябов: обрезка головной части слитка и удаление поверхностных дефектов с использованием огневой чистки;

.7 документацию, свидетельствующую об уже выполненных другими классификационными обществами работах по одобрению производства.

2.2.1.2.2 Документация, представляемая при изменении условий признания.

В перечисленных ниже случаях предприятие (изготовитель) должно представить в Регистр заявку (см. 2.1.2) с указанием изменений условий оформленного ранее признания:

.1 при изменении технологии сталеплавильного производства, разливки (изменении агрегатов, цехов);

.2 при изменении максимальной толщины (размера) полупродукта;

.3 при изменении химического состава (корректировке состава, введении микролегирования и т.п.).

К заявке должна прилагаться документация, представляемая ранее (см. 2.2.1.2.1) и претерпевшая соответствующие изменения. В отношении остальной документации, представляемой ранее, при предыдущем признании или подтверждении в заявке должна быть сделана запись о ее неизменности.

Программа испытаний представляется в любом случае (см. 2.2.3.1).

2.2.1.3 Испытания при признании производства и качества изготавливаемых полуфабрикатов.

2.2.1.3.1 Объем испытаний.

В общем виде объем испытаний изложен в 2.2.1.3.6. Типы и число испытаний могут уточняться Регистром на основании представленной предприятием (изготовителем) в соответствии с 2.2.1.2.1 и 2.2.1.2.2 предварительной информации. В частности, может быть уменьшено число представляемых для испытаний плавок, полуфабрикатов определенной толщины и категорий стали или, по усмотрению Регистра, испытания вообще могут не проводиться. Решения принимаются с учетом следующего:

.1 производство уже одобрено другими классификационными обществами, и существует документация, подтверждающая проведение соответствующих испытаний и их результаты;

.2 для категорий стали, на признание производства которых в Регистр поступила заявка, имеются статистические данные, подтверждающие стабильность результатов химического анализа и механических свойств (полученных на готовом прокате) стали;

.3 изменение условий признания изготовителя Регистром.

Число представляемых для испытаний плавок и полупродуктов различной толщины может быть увеличено в случае наличия новых технологий производства или типов стали.

2.2.1.3.2 Программа испытаний.

Если число испытаний заведомо отличается от указанного в 2.2.1.3.6, программа должна представляться для одобрения в Регистр до начала проведения испытаний вместе с документацией, указанной в 2.2.1.2.1 и 2.2.1.2.2.

2.2.1.3.3 Техническое наблюдение.

Проведение испытаний на предприятии (изготовителе) должно выполняться с учетом требований 2.1.1.4.5 — 2.1.1.4.10.

При невозможности проведения испытаний заявленной продукции у изготовителя необходимые испытания должны быть проведены в признанной Регистром испытательной лаборатории.

2.2.1.3.4 Объем представляемого для испытаний металла.

Как минимум, для каждой категории стали, каждого вида полупродукта и каждого соответствующего технологического процесса (производство стали, разливка, термообработка) испытания должны проводиться на одном полупродукте максимальной толщины и одном полупродукте минимальной толщины.

Выбор плавов, от которых отбираются полупродукты для испытаний, должен основываться на регламентируемом, типичном для данного производства химическом составе, значении $C_{\text{экв}}$ или $P_{\text{см}}$ и содержании используемых раскисляющих и измельчающих зерно микролегирующих элементов.

2.2.1.3.5 Отбор проб.

Если не оговорено иное, пробы для вырезки образцов от полупродукта должны отбираться таким образом, чтобы металл проб соответствовал верхней части слитка или, в случае непрерывной разливки, производится случайная выборка проб.

2.2.1.3.6 Испытания.

2.2.1.3.6.1 Виды испытаний.

Представляемые полуфабрикаты должны подвергаться следующим испытаниям:

анализ химического состава. Анализ должен показать присутствие как основных, так и микролегирующих элементов;

сегрегация серы.

При первоначальном признании производства или расширении области признания Регистр дополнительно требует проведения полного объема испытаний в соответствии с требованиями 2.2.2, выполненных на прокате для полупродукта минимальной толщины.

При этом следует учитывать, что в случае многоручьевой непрерывной разливки полный объем испытаний проката должен проводиться только для металла одного ручья, на металле других ручьев проводится сокращенный объем (химический анализ, сегрегация серы) испытаний.

Выбор ручья должен основываться на технических характеристиках разливочной машины, определяющих получение проката из полупродукта минимальной толщины.

2.2.1.3.6.2 Образцы и методики испытаний.

В общем случае образцы и методики испытаний должны отвечать требованиям 2.2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

При этом необходимо учитывать следующие особенности проведения нижеперечисленных испытаний:

.1 химический анализ:

химический анализ должен выполняться по ковшовой пробе и на прокате, представленном для испытаний. Материалом для химического анализа от проката служат образцы на растяжение. Как правило, при этом определяется содержание следующих элементов: C, Mn, Si, P, S, Ni, Cr, Mo, Al, N, Nb, V, Cu, As, Sn, Ti. Для стали, выплавленной в электропечах или мартеновских печах, дополнительно определяется содержание Sb и B;

.2 сегрегация серы:

сегрегация должна определяться на пробах, отобранных от краев листа, соответственно, перпендикулярно осям слитка или сляба. Серные отпечатки должны быть длиной примерно 600 мм, отбираться из центра, т.е. захватывать центральную линию слитка, и должны включать полную толщину листа.

2.2.1.4 Результаты.

Все результаты испытаний и условия их проведения должны отвечать требованиям правил РС и быть приняты Регистром: в документах, представленных на одобрение, должны быть указаны

результаты испытаний (регламентированные и не регламентированные правилами РС) и соответствующие условия их проведения.

Кроме того, предприятием (изготовителем) должен быть собран комплект документов, содержащий полную информацию, требуемую 2.2.1.2, распространяющуюся на полуфабрикаты, представляемые для испытаний. Комплект документов должен включать все результаты испытаний и анализов, операционные записи процессов выплавки, разливки и, если применимо, прокатки и термической обработки представляемого для испытаний материала. Этот комплект документов также может быть затребован Регистром для рассмотрения.

2.2.1.5 Признание.

2.2.1.5.1 Результаты освидетельствования.

При удовлетворительном завершении освидетельствования производства и испытаний изготовителю выдается СПИ, в котором следует указать следующее:

- тип полуфабриката;
- процесс выплавки и разливки;
- размеры полуфабрикатов, на которые распространяется действие документа Регистра;
- категорию стали.

Кроме приведенного выше, в СПИ должна иметься запись о том, что каждый отдельный потребитель указанных в документе полуфабрикатов должен быть признан Регистром в качестве изготовителя проката, конкретных категорий судостроительной стали.

2.2.1.5.2 Возобновление признания.

Максимальный срок действия выданного Регистром СПИ составляет пять лет.

Возобновление действия СПИ может быть осуществлено на основе проверки и анализа результатов освидетельствования в течение срока действия данного СПИ.

Если по производственным причинам проверка для возобновления признания (возобновления действия СПИ) проводится вне сроков действия этого признания, то изготовитель может рассматриваться в качестве признанного Регистром только в случае согласования даты этой проверки в период действия признания.

При положительном результате проверки срок действия признания и дата его возобновления будут соответствовать установленным первоначально.

Изготовители, которые не производили и не поставляли признанные Регистром категории/марки стали в период действия СПИ, для его возобновления должны провести все необходимые испытания. Возобновление признания для этих категорий стали (сохранение их в СПИ) может быть осуществлено на основании результатов производства аналогичных марок стали и видов полупродуктов.

2.2.1.5.3 Пересмотр условий признания.

Условия признания в период действия СПИ могут быть пересмотрены в указанных в 2.1.4.2 случаях.

2.2.2 Схема признания изготовителей судостроительной стали.

2.2.2.1 Общие указания.

Настоящие положения определяют схему признания Регистром процесса производства стального проката нормальной и повышенной прочности, требуемого в соответствии с 1.3 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

Схема признания является основанием для удостоверения Регистром способности изготовителя обеспечивать стабильное удовлетворительное качество продукции, в свою очередь обеспечиваемое технологией производства, включая программируемые режимы прокатки, и существующей на предприятии системой качества в соответствии с требованиями 3.2.1.3 и 3.2.1.4 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

Как правило, признание по предложенной схеме процесса производства определенной категории стали означает признание поставляемого предприятием (изготовителем) определенного вида продукции из этой категории стали, отвечающей требованиям правил РС.

2.2.2.2 Область распространения признания. Документация.

2.2.2.2.1 Первоначально представляемая документация.

С целью получения признания изготовитель должен представить Регистру программу контрольных испытаний и основную, характеризующую изготовителя и его продукцию информацию:

.1 название и адрес изготовителя, месторасположение производств (план расположения цехов), используемые в плане обозначения, размеры цехов, виды и годовые объемы продукции, поставляемой для судостроения и другого назначения (если это приемлемо);

.2 организация и качество:

схему организации производства;

штат рабочих;

штат служащих и организацию подразделения контроля качества;

квалификацию персонала, вовлеченного в работы, обеспечивающие требуемое качество продукции, сертификат соответствия ИСО серии 9001 или 9002 (если имеется);

сертификаты об одобрении производства другими классификационными обществами (если имеются);

.3 средства производства:

краткое описание производственного процесса;

происхождение и складирование шихты (исходных материалов);

складирование и хранение изготовленной продукции;

оборудование и приборы периодического контроля, используемые в процессе изготовления продукции;

.4 система контроля качества и оборудование:

описание системы идентификации материалов, используемой на различных стадиях производства;

оборудование для проведения химического анализа, механических испытаний, металлографии и приборы для соответствующей калибровки (поверки) упомянутого оборудования;

оборудование для осуществления неразрушающего контроля;

перечень процедур по обеспечению контроля качества продукции;

.5 виды полуфабрикатов (лист, профиль, рулонный прокат), категории стали, толщины, основные механические характеристики материала:

допускаемое содержание химических элементов, включая содержание раскисляющих элементов и измельчающих зерно микрولةгирующих добавок, а также примесей в зависимости от категории стали (если содержание химических элементов зависит от толщины проката и состояния его поставки, соответствующие отклонения должны быть регламентированы документально);

допускаемый максимальный углеродный эквивалент, определяемый в соответствии с формулой, указанной в 3.2.2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов;

максимальные значения R_{cm} , если не оговорено иное, определяемые для стали высокой прочности с содержанием углерода менее 0,13 %;

статистические данные по химическому составу и механическим свойствам (R_{eH} , R_m , $A\%$, KV), которые должны продемонстрировать способности изготовителя производить продукцию в соответствии с установленными требованиями;

.6 производство стали:

процесс производства стали и мощность печей и/или конвертора;

используемые шихтовые материалы;

раскисление и легирование;

десульфацию (при необходимости) и вакуумную обработку;

метод разливки: слиток или непрерывная разливка. В случае применения непрерывной разливки стали представляется информация о типе разливочной машины, практике разливки, методах, препятствующих окислению, ливкационном контроле и контроле неметаллических включений, электромагнитном перемешивании расплава, мягком обжати и т.п.;

размеры и массу слитка или сляба;

поверхностную обработку слитков или слябов: обрезку головной части слитка и удаление поверхностных дефектов с использованием огневой чистки;

.7 обработка и прокатка:

тип печи и режимы нагрева;

прокатка: соотношение размеров сляба/блюда/заготовки к толщине конечного продукта, соотношение температуры прокатки и времени окончания прокатки;

удаление окалины в процессе прокатки;

мощность стана;

.8 термическая обработка:

тип печей, их температурные возможности, регистрацию параметров при проведении термической обработки стали;

точность и калибровку приборов контроля и поддержания температуры;

.9 режимы прокатки:

для полуфабрикатов, поставляемых в состоянии после контролируемой прокатки (CR) или термо-механической обработки (TM), необходимо представить следующую информацию:

описание процесса прокатки;

температуры нормализации, рекристаллизации и (A_{r3}) стали и методы, применяемые при ее обработке;

нормативы параметров, контролируемых при прокатке стали, в зависимости от категории и толщины стали (температура и толщина в начале и конце проходов, интервал между проходами, степень обжата, температурная область и скорость при ускоренном охлаждении металла (если применяется) и существующие методы контроля упомянутых выше параметров;

проверку измерительного и регистрирующего оборудования;

.10 рекомендации по проведению гибки и сварки стали в состоянии поставки CR или TM:

по горячей и холодной гибке (если они необходимы), в дополнение к обычной практике работы со сталью на верфях или производствах;

минимальные и максимальные значения погонной энергии, если имеются отличия от обычных для верфей и производств (15 — 50 кДж/см);

.11 дополнительную информацию о передаче части технологического процесса на другое производство или другому изготовителю, если такое возможно, которая должна в обязательном порядке представляться в Регистр;

.12 сведения об одобрении производства другими классификационными обществами и документальное подтверждение проведенных испытаний.

2.2.2.2.2 Документация, представляемая при изменении условий признания.

Изготовитель должен представить в Регистр заявку (см. 2.1.2) с указанием изменений условий оформленного ранее признания в следующих случаях:

.1 при изменении технологии, относящейся к любому из перечисленных процессов: сталеплавному производству, разливке, прокатке и/или термообработке;

.2 при изменении максимальной толщины (размера) проката;

.3 при изменении химического состава (корректировке состава, введении микролегирования и т.п.);

.4 при использовании иных станов, термического или иного оборудования, нежели указано ранее, при признании Регистром технологии производства проката;

.5 при использовании для прокатки исходных полупродуктов других, не включенных в СПИ и не прошедших соответствующие испытания полуфабрикатов.

Однако, если документы или их часть повторяют уже предоставленные Регистру ранее при первоначальном признании для полуфабрикатов того же типа, эта документация может не представляться повторно. Исключение составляет программа испытаний.

2.2.2.3 Испытания при признании производства и качества изготавливаемого проката.

2.2.2.3.1 Объем испытаний.

В общем виде объем испытаний изложен в 2.2.1.3.4, 2.2.1.3.6 и 2.2.1.3.7.

Типы и число испытаний могут уточняться Регистром на основании представленной изготовителем в соответствии с 2.2.1.2.1 и 2.2.1.2.2 предварительной информации. В частности, может быть уменьшено число представляемых для испытаний плавок, полуфабрикатов определенной толщины и категорий стали, испытания вообще могут не проводиться.

Решения принимаются с учетом следующих положений:

.1 производство уже одобрено другими классификационными обществами, и существует документация, подтверждающая выполнение соответствующих испытаний и их результаты;

.2 для категорий стали, на признание производства которых в Регистр поступила заявка, имеются статистические данные, подтверждающие стабильность результатов химического анализа и механических свойств стали;

.3 признание производства любой категории стали может быть распространено на любую низшую категорию стали того же уровня прочности при условии подтверждения неизменности технологии производства, состояния поставки и методик контроля и испытаний;

.4 признание производства стали повышенной прочности одного уровня может быть распространено на сталь с уровнем прочности на один уровень ниже при условии ее изготовления по тому же технологическому процессу, включая раскисление и измельчение зерна, а также метод разлива и состояние поставки;

.5 изменения условий признания изготовителя Регистром.

При использовании полуфабрикатов от разных производителей и/или при их сменяемости, изготовитель проката должен обеспечить одобрение производства проката для полуфабрикатов от каждого производителя полуфабриката.

Испытания следует выполнять в соответствии с 2.2.2.3.6 и 2.2.2.4.

Принимая во внимание результаты испытаний при предыдущем признании изготовителя, новые испытания могут вовсе не проводиться или их объем может быть сокращен в следующих случаях:

производство проката на данном изготовителе уже признано Регистром с использованием полуфабрикатов таких же размеров, из стали тех же категорий, того же способа выплавки (раскисление, микролегирование) и разлива, но для другого изготовителя исходных полупродуктов;

изготовитель полупродуктов признан Регистром для стали тех же категорий, того же способа выплавки, разлива и предназначенной для проката, получаемого на тех же режимах прокатки с теми же видами термообработки.

2.2.2.3.2 Программа испытаний.

Если число испытаний заведомо отличается от приведенного в 2.2.1.3.6 и 2.2.1.3.7, программа должна представляться для одобрения в Регистр до начала проведения испытаний вместе с документацией, указанной в 2.2.1.2.1 и 2.2.1.2.2.

2.2.2.3.3 Техническое наблюдение.

Проводимые предприятием (изготовителем) испытания должны выполняться с учетом требований 2.1.1.4.5 — 2.1.1.4.10.

Если проведение испытаний заявленной продукции невозможно у изготовителя, необходимые испытания должны быть выполнены в признанной Регистром испытательной лаборатории.

2.2.2.3.4 Объем представляемого к испытаниям металла.

Как правило, для каждой категории стали, для каждого вида полуфабриката и для каждого соответствующего технологического процесса (включающего весь комплекс: производство стали, разлива, прокатку и состояние поставки) испытания должны проводиться на одном полуфабрикате максимальной толщины.

При первоначальном одобрении производства Регистр может дополнительно потребовать проведения испытаний на полуфабрикате средней толщины.

Выбор плавок, от которых отбираются полуфабрикаты для испытаний, должен основываться на регламентированном, типичном для данного производства химическом составе, значении $S_{\text{ЭКВ}}$ или P_{CM} и содержании используемых раскисляющих и измельчающих зерно микролегирующих элементов.

2.2.2.3.5 Отбор проб.

Если не оговорено иное, пробы для вырезки образцов от полуфабриката (лист, полосовой прокат, профиль, пруток) должны отбираться таким образом, чтобы металл проб соответствовал верхней части слитка, или, в случае непрерывной разливки, производится случайная выборка проб.

В соответствии с требованиями табл. 2.2.2.3.6.1 настоящей части пробы отбираются от «верха» или «низа», по длине раската, при этом расположение проб по ширине проката должно отвечать требованиям 3.2.5 части III «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

2.2.2.3.6 Испытания.

2.2.2.3.6.1 Виды испытаний.

Испытания должны выполняться в соответствии с указаниями табл. 2.2.2.3.6.1.

Таблица 2.2.2.3.6.1

Вид испытаний	Расположение проб, направление вырезки ¹ образцов	Примечания			
Испытание на растяжение	Верх и низ, поперек ²	Определяются R_{eH} , R_m , A_5 (%), RA (%)			
Испытание на растяжение (со снятием напряжений) только для ТМ стали	Верх и низ, поперек ²	Снятие напряжений при 600 °С (2 мин/мм в течение 1 ч)			
Испытания на ударный изгиб ³ на образцах без старения для стали категорий: A, B, A32, A36, A40 D, D32, D36, D40 E, E32, E36, E40 F32, F36, F40	Верх и низ, вдоль	Температура испытаний, °С			
		+ 20	0	– 20	—
		0	– 20	– 40	—
		0	– 20	– 40	– 60
		– 20	– 40	– 60	– 80
A, B, A32, A36, A40 D, D32, D36, D40 E, E32, E36, E40 F32, F36, F40	Верх, поперек ⁴	+ 20	0	– 20	—
		0	– 20	– 40	—
		– 20	– 40	– 60	—
		– 40	– 60	– 80	—
Испытания на ударный изгиб ³ после старения ⁵ для стали категорий: A32, A36, A40 D, D32, D36, D40 E, E32, E36, E40 F32, F36, F40	Верх, вдоль	Температура испытаний, °С			
		+ 20	0	– 20	—
		0	– 20	– 40	—
		– 20	– 40	– 60	—
		– 40	– 60	– 80	—
Химический анализ ⁶	Верх	Общий анализ, включая микролегирующие элементы			
Сегрегация серы	Верх	—			
Анализ микроструктуры методами оптической металлографии	Верх	—			
Размер зерна	Верх	Только для стали, обработанной измельчающими зерно элементами			
Испытания падающим грузом ⁴	Верх	Только для стали категорий E, E32, E36, E40, F32, F36, F40			
Испытания на растяжение в направлении толщины	Верх и низ	Только для категорий стали с улучшенными свойствами в направлении толщины			
¹ Для горячекатаной рулонной стали — см. 2.2.2.3.6.2. ² Для профиля, прутка и полосовой стали шириной менее 600 мм — вдоль. ³ Каждое испытание выполняется на трех образцах с V-образным надрезом в соответствии с 2.2.3.4 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов. ⁴ Не требуется для профиля, прутков и полосовой стали шириной менее 600 мм. ⁵ Деформация — 5 % + 1 ч при 250 °С. ⁶ Химический анализ ковшовой пробы также необходим.					

2.2.2.3.6.2 Образцы и методики испытаний.

В общем случае образцы и методики испытаний должны отвечать требованиям 2.2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

При этом необходимо учитывать следующие особенности проведения нижеперечисленных испытаний и других видов проверок:

.1 испытания на растяжение:

для листов, изготавливаемых из горячекатаной рулонной стали, дополнительно отбирается один образец из середины рулона;

для листов толщиной более 40 мм, если мощность существующих машин недостаточна для проведения испытаний на образцах полной толщины, испытания должны выполняться на нескольких образцах, общая толщина которых будет соответствовать толщине металла. В качестве альтернативы допускается отбирать два круглых образца, оси которых расположены на $1/4$ и $1/2$ толщины листа;

испытания на образцах полной толщины должны выполняться на нескольких образцах, общая толщина которых будет соответствовать толщине металла. В качестве альтернативы допускается отбирать два круглых образца, оси которых расположены на $1/4$ и $1/2$ толщины листа;

.2 испытания на ударный изгиб:

для листов, изготавливаемых из горячекатаной рулонной стали, дополнительно отбирается комплект образцов из середины рулона;

для листов толщиной более 40 мм дополнительно отбирается комплект образцов, оси которых должны располагаться на $1/2$ толщины листа;

при проведении испытаний на ударный изгиб, кроме определения величины энергии, затрачиваемой на разрушение образца, дополнительно должен определяться процент вязкой (хрупкой) составляющей;

испытания на чувствительность к механическому старению, если не оговорено иное, должны выполняться в соответствии с 2.2.3.4 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов. При толщине проката более 40 мм Регистр может дополнительно потребовать проведения испытаний на образцах, вырезанных из середины проката. Нормы результатов испытаний — в соответствии с табл. 3.2.2-1 и 3.2.3 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, в зависимости от категории представляемой стали);

.3 химический состав:

химический анализ должен выполняться по ковшовой пробе и на прокате, представленном к испытаниям. Материалом для химического анализа от проката служат образцы на растяжение. Как правило, при этом определяется содержание следующих элементов: C, Mn, Si, P, S, Ni, Cr, Mo, Al, N, Nb, V, Cu, As, Sn, Ti. Для стали, выплавленной в электропечах или мартеновских печах, дополнительно определяется содержание Sb и B;

.4 сегрегация серы:

сегрегация должна определяться на пробах, отобранных от краев листа, соответственно, перпендикулярно осям слитка или сляба. Серные отпечатки должны быть продолжительностью примерно 600 мм и отбираться из центра, т.е. захватывать центральную линию слитка, и должны включать полную толщину листа;

.5 анализ микроструктуры методами оптической металлографии:

микрофотографии должны представлять структуру листа по всей толщине. Для проката большой толщины обычно делаются три контрольные фотографии структуры, соответственно, от центра, $1/4$ и поверхности.

Все микрофотографии должны быть сделаны при увеличении $\times 100$, а если ферритное зерно превосходит по требованиям ASTM 10, то дополнительно и при увеличении $\times 500$. Размер ферритного зерна должен определяться для каждой из представленных микрофотографий;

Следующие параметры микроструктуры должны быть определены (указанные критерии являются факультативными):

для сталей нормальной и повышенной прочности с феррито-перлитной структурой — зерно феррита не должно превышать размер 0,022 мм, соответствующий номеру 8 по ГОСТ 5639 (см. табл. 1) или эквивалентному признанному Регистром стандарту. Феррито-перлитная полосчатость стали определяется по ГОСТ 5640 или эквивалентному признанному Регистром стандарту и должна составлять не более двух баллов Ряда А Шкалы 3;

для сталей повышенной прочности с феррито-бейнитной структурой — зерно феррита не должно превышать размер 0,015 мм, соответствующий номеру 9 по ГОСТ 5639 или эквивалентному признанному Регистром стандарту, при этом коэффициент анизотропии структуры не должен превышать 1; также должна быть определена доля и размер бейнитных областей реечной морфологии;

зерно аустенита не должно превышать размер 0,044 мм, соответствующий номеру 6 по ГОСТ 5639 или эквивалентному признанному Регистром стандарту.

.6 испытание падающим грузом:

испытание должно выполняться в соответствии с требованиями стандарта ASTM E208. В результате испытания представляются полученные значения температуры нулевой пластичности (nil-ductility test temperature, NDTT) и фотографии испытанных образцов.

Результаты испытаний должны отвечать требованиям 3.2.4 части XII «Материалы» Правил классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ;

.7 испытания на растяжение в направлении толщины:

испытания должны выполняться в соответствии с 2.2.2.5 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов. Результаты испытаний должны отвечать требованиям 3.2 вышеуказанной части для соответствующих категорий стали.

2.2.2.3.6.3 Другие виды испытаний.

Дополнительные испытания, такие как CTOD (crack tip opening displacement), определение вязкой (хрупкой) составляющей на образцах полной толщины проката или другие, могут быть потребованы в случае предоставления новых типов стали, отличающихся от приведенных в 3.2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, или когда Регистр сочтет это необходимым.

2.2.2.4 Испытания на свариваемость.

2.2.2.4.1 Основные положения.

Выполнение испытаний требуется для листового стального проката нормальной и повышенной прочности категорий E и F.

Требуемые испытания на свариваемость должны выполняться на образцах полной толщины листа.

2.2.2.4.2 Подготовка и сварка сварных проб.

Как правило, требуется выполнение сварки для двух проб стыкового сварного соединения с погонной энергией, примерно равной 15 кДж/см и 50 кДж/см.

Сварной шов проб должен быть перпендикулярен к направлению последней прокатки используемых для приготовления пробы стальных планок. Таким образом, вырезанные из пробы образцы на ударный изгиб будут располагаться в направлении прокатки.

Скос кромки предпочтительно должен соответствовать 1/2V или K.

Процедура сварки, насколько это возможно, должна максимально соответствовать типовой, используемой на верфях для представленного типа стали.

Должны предоставляться сведения о параметрах сварки, таких как марка сварочных электродов, их диаметр, температура подогрева, межпроходные температуры, погонная энергия, число проходов и т.п.

2.2.2.4.3 Виды испытаний.

Из проб должны быть вырезаны следующие образцы:

.1 один поперечный образец — для испытания на растяжение;

.2 четыре комплекта из трех образцов каждый — для испытаний на ударный изгиб (KV).

Надрез в этом случае делается следующим образом: на одном комплекте — по линии сплавления, на других двух комплектах — соответственно, на расстоянии 2 и 5 мм от линии сплавления, а на четвертом комплекте — как минимум, на расстоянии 20 мм от линии сплавления (см. рис. 6.4.5 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов). Граница линии сплавления определяется после травления. Температура испытаний должна соответствовать предписанной для испытаний данной категории стали;

.3 образцы определения твердости HV5 в поперечном сечении сварного узла:

определение твердости должно производиться по линии, расположенной поперек шва, под поверхностью листа, как с лицевой стороны шва, так и со стороны корня шва, на расстоянии 1 мм: от линии сплавления;

от зоны термического влияния: через каждые 0,7 мм от линии сплавления вплоть до основного металла, свободного от воздействия термического влияния сварки (как минимум, 6 — 7 замеров для каждой зоны термического влияния).

Максимальная величина твердости не должна превышать значения 350HV.

Результаты испытания должны быть представ-лены с приложением эскиза сварного соединения, приведением размеров разделки, числа проходов и обозначением мест замеров, а также макро-фотографий поперечного шлифа соединения.

2.2.2.4.4 Другие виды испытаний.

Дополнительные испытания, такие как испытания на определение распространения холодных трещин (CTS), CTOD или другие виды испытаний, могут быть востребованы в случае представления новых типов стали, не подпадающих под действие 3.2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, или в случаях, указанных в разд. 3 части XII «Материалы» Правил классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ, или если Регистр сочтет это необходимым.

2.2.2.5 Результаты.

Все результаты испытаний и условия их проведения должны отвечать требованиям правил РС и быть признаны Регистром: в документах, представляемых для одобрения, должны быть зафиксированы результаты испытаний (регламентированные и не регламентированные правилами РС) и соответствующие условия их проведения.

Кроме того, изготовителем должен быть собран комплект документов, содержащий полную информацию, требуемую 2.2.1.2, распространяющуюся на полуфабрикаты, представленные для испытаний. Комплект документов должен включать все результаты испытаний и анализов, операционные записи процессов выплавки, разливки, прокатки, термической или термо-механической обработки представленного к испытаниям материала. Этот комплект документов также может быть затребован Регистром для рассмотрения.

2.2.2.6 Признание.

2.2.2.6.1 Результаты освидетельствования.

При удовлетворительном завершении освидетельствования производства и испытаний изгото-вителю выдается СПИ.

2.2.2.6.2 Перечень признанных изготовителей.

Изготовители, имеющие СПИ, включаются Регистром в перечень признанных им изготовите-лей. Перечень, кроме наименований изготовителей, содержит сведения о производимой ими и признанной Регистром продукции: категориях и/или марках стали и основных условиях, при которых Регистр формализовал признание изготовителя.

2.2.2.6.3 Возобновление признания.

Возобновление действия СПИ может быть осуществлено на основе проверки и анализа результатов освидетельствования в течение срока действия данного СПИ.

Если по производственным причинам проверка для возобновления признания (возобновления действия СПИ) проводится вне сроков действия этого признания, то изготовитель может рассматриваться в качестве признанного Регистром только в случае согласования даты этой проверки в период действия признания.

При положительном результате проверки срок действия признания и дата его возобновления будут соответствовать установленным первоначально.

Предприятия (изготовители), которые не производили и не поставляли признанные Регистром категории/марки стали и виды проката в период действия СПИ, для его возобновления должны выполнить все необходимые испытания. Возобновление признания для этих категорий стали и видов проката (сохранение их в СПИ) может быть осуществлено на основании результатов производства аналогичных марок стали и видов проката.

2.2.2.6.4 Пересмотр условий признания.

Условия признания в период действия СПИ изготовителя могут быть пересмотрены в приведенных в 2.1.4.2 случаях.

2.2.3 Схема признания изготовителей судостроительной стали, предназначенной для сварки на высоких погонных энергиях.

2.2.3.1 Общие указания.

Настоящие положения определяют схему подтверждения свариваемости стального проката нормальной и повышенной прочности, предназначенного для сварки корпусных конструкций с применением погонных энергий свыше 50 кДж, при признании Регистром изготовителя стали в соответствии с 2.2.1.

Подтверждение свариваемости стали по предложенной ниже схеме выполняется, как правило, по усмотрению изготовителя проката. На основании и в пределах выполненных испытаний Регистром оформляется соответствующий документ, удостоверяющий свариваемость представляемой стали на высокой погонной энергии.

Действие документа распространяется на конкретного изготовителя стального проката конкретной категории (марки) с фиксированным химическим составом, способом выплавки, присущей изготовителю технологии прокатки, термообработки и контроля. Предложенная ниже схема не распространяется на квалификационные технологические испытания процессов сварки, за которые несут ответственность верфи.

2.2.3.2 Область распространения признания. Документация.

При обращении в Регистр, кроме изложенного в 2.2.1.2.1, должны быть приведены сведения:

- о мерах, которые осуществляет изготовитель (на стадиях выплавки, разливки, прокатки, термообработки и т.п.) по предотвращению снижения величины работы удара в зоне термического влияния при сварке стали с высокой погонной энергией;

- о методах управления процессом сварки, способствующих улучшению свойств сварного соединения, его прочностных и вязкостных параметров.

2.2.3.3 Испытания.

2.2.3.3.1 Объем испытаний.

Если иное не согласовано отдельно, объем испытаний и соответствующая программа определяются, исходя из приведенных ниже положений:

1 при выполнении испытаний для стали низшей и высшей категорий (исходя из значений и температуры испытаний на ударный изгиб) не требуется выполнения испытаний для стали промежуточных категорий (например, результаты испытаний для стали категорий PCA36 и PCE36 распространяются на сталь категории PCD36);

2 результаты испытаний стали нормальной прочности могут быть распространены только на сталь нормальной прочности;

3 для стали повышенной категории прочности результаты испытаний стали более высокого уровня прочности могут быть распространены на сталь низшего уровня;

4 испытания для каждого технологического процесса производства стали (отличия в методе выплавки, и/или разливке, и/или в режимах прокатки, и/или термической обработки) выполняются отдельно;

.5 результаты освидетельствований и испытаний, выполненные под техническим наблюдением одного из классификационных обществ, и одобренная им соответствующая документация могут быть признаны и одобрены Регистром без проведения дополнительных испытаний.

2.2.3.3.2 Программа испытаний.

Программа испытаний составляется в соответствии с 2.2.1.4.3.

Однако, в зависимости от локальных условий и новых задач, программа может корректироваться. В частности, дополнительные пробы или виды испытаний могут быть потребованы в случае представления нового типа стали, применения новых сварочных материалов и способов сварки или, если Регистр считает необходимым.

Программа должна быть одобрена Регистром до начала проведения испытаний.

2.2.3.3.3 Требования к представляемому для испытаний прокату.

К испытаниям по упомянутой выше программе должен представляться прокат, изготовленный по признанному в соответствии с 2.1.1.4 процессу. Для каждого технологического процесса изготовителем к испытаниям представляется два проката (равных по толщине или не более чем с двукратной разницей по толщине).

Незначительными изменениями в технологических процессах изготовления проката (например, в рамках ТМ), по согласованию с Регистром, можно пренебречь.

2.2.3.3.4 Изготовление проб.

Одна проба стыкового сварного соединения должна быть сварена с погонной энергией свыше 50 кДж/см таким образом, чтобы ось шва была перпендикулярна к направлению прокатки.

Размер пробы, согласно 2.2.1.4.3, должен быть достаточен для изготовления всех требуемых образцов.

Технология сварки при изготовлении проб должна в максимальной степени соответствовать практике, применяемой на верфях при изготовлении конструкций из предоставляемой к испытаниям стали. Процесс сварки, положение сварки, сварочные материалы (указываются изготовитель, торговая марка, категория, диаметр и защитный газ), а также условия выполнения сварки, включая детали подготовки кромок, погонную энергию, температуру предварительного подогрева, температуру межпроходной сварки, число проходов и т.п., должны фиксироваться и приводиться в соответствующем отчете об испытаниях.

2.2.3.3.5 Требования к проведению контроля и испытаний.

Если иное не согласовано отдельно, должны быть выполнены следующие виды контроля и испытаний:

.1 внешний осмотр и измерение.

Поверхность сварного соединения должна быть однородной и свободной от недопустимых дефектов, таких как трещины, надрезы, наплывы и т.п.;

.2 контроль макросшлифов.

По крайней мере, одна фотография поперечного шлифа сварного соединения должна подтверждать отсутствие трещин, непроваров, несплавлений и других недопустимых дефектов;

.3 контроль микрошлифов.

В отчете в качестве информационного материала следует представить, по крайней мере, по одной фотографии поперечных микрошлифов, выполненных по линии, соответствующей середине листа, и в следующих точках: пересечения с осью шва и линией сплавления, а также на расстоянии 2, 5 и 10 мм и как минимум 20 мм от линии сплавления;

.4 определение твердости.

Замеры твердости (*HV5*) должны выполняться с обеих сторон (лицевая и корневая части) вдоль двух линий поперечного сечения шва, расположенных на расстоянии 1 мм от поверхности свариваемого проката. Точки замера должны располагаться на осевой линии шва, линии сплавления и далее с шагом 0,7 мм от линии сплавления по зоне термического влияния, вплоть до неподверженного структурным превращениям основного металла (для каждой зоны минимальное общее число точек — 6 или 7). Максимальное значение твердости не должно превышать 350HV;

.5 испытания на растяжение.

От пробы стыкового сварного соединения должно быть отобрано не менее двух поперечных образцов для испытаний на растяжение. Испытания и размеры образцов должны отвечать требованиям 2.2. О необходимости проведения повторных испытаний — см. 1.3.2.3 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

Величина временного сопротивления, полученная в результате испытаний, должна быть не менее требуемой для основного металла;

.6 испытания на изгиб.

От пробы стыкового сварного соединения должно быть отобрано не менее двух поперечных образцов для испытаний на изгиб на оправке диаметром, равным учетверенной толщине образца. Образец должен выдерживать загиб, по крайней мере, на 120°.

Для проката толщиной 20 мм и менее испытываются лицевая и корневая стороны шва или на двух образцах выполняется боковой изгиб. Для проката толщиной более 20 мм на двух образцах выполняются испытания на боковой загиб.

После испытаний на поверхности образцов не должны присутствовать трещины, а также другие раскрывшиеся дефекты размером более 3 мм в любом направлении;

.7 испытания на ударный изгиб.

Испытания должны выполняться на комплектах из трех поперечных образцов с V-образным надрезом. Образцы должны вырезаться с лицевой стороны шва в пределах до 2 мм от поверхности проката.

По одному комплекту образцов должно быть вырезано в 4-х местах: по линии сплавления, а также на расстоянии 2 и 5 мм и как минимум 20 мм от линии сплавления. Линия сплавления должна определяться на травленых образцах. Температура испытаний должна соответствовать температуре, требуемой для испытаний основного металла.

Для проката толщиной более 50 мм или при односторонней сварке листов толщиной более 20 мм от пробы дополнительно отбираются комплекты образцов со стороны корня шва, расположенные в тех же местах, что и с лицевой стороны.

Средние значения работы удара, полученные в результате упомянутых выше испытаний, должны отвечать требованиям табл. 3.2.2-1 и 3.2.3 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов для соответствующих категорий стали.

С целью построения кривых перехода стали в хрупкое состояние по требованию Регистра должны отбираться дополнительные комплекты образцов и определяться процент вязкой (хрупкой) составляющей на всех образцах. Температуры и объем испытаний в этом случае подлежат отдельному согласованию с Регистром.

Испытания и размеры образцов должны отвечать требованиям 2.2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

О необходимости повторных испытаний и критериях зачета выполненных испытаний — см. 1.3.2.3 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов;

.8 другие виды испытаний.

Дополнительные испытания, такие как испытания на растяжение образцов полной толщины, испытания по определению стойкости к образованию холодных трещин (CTS, крестовая проба и др.), испытания по определению параметров хладостойкости (CTOD) и другие, могут быть потребованы Регистром в случаях представления новых типов стали, при использовании стали в специальных конструкциях и/или предполагаемом использовании в специальных условиях и т.п.

2.2.3.4 Результаты.

Предприятие (изготовитель) должно представить Регистру полный отчет о результатах испытаний и условиях их проведения. В отчет должна быть включена информация о выборе объема испытаний. Оценка и принятие решения о подтверждении свариваемости принимается Регистром на основании рассмотрения отчета и соответствия его содержания требованиям настоящего раздела и в целом правил РС.

2.2.3.5 Признание.

2.2.3.5.1 При положительных результатах испытаний и соответствующей оценке представленного отчета Регистр выдает документ (СПИ), подтверждающий признание изготовителя судостроительной стали, предназначенной для сварки на высоких погонных энергиях.

Упомянутый документ должен содержать следующую информацию:

- .1 наименование изготовителя;
- .2 обозначение категории стали с добавлением индекса сварки с высокой погонной энергией (см. 2.2.2.5.2);
- .3 процесс раскисления;
- .4 присутствие измельчающих зерно элементов;
- .5 состояние поставки;
- .6 толщину проката;
- .7 процесс сварки;
- .8 сварочные материалы (с указанием изготовителя, торговой марки, категории), если необходимо;

.9 действительное значение погонной энергии, применяемой при проведении испытаний.

2.2.3.5.2 В СПИ, в заказной документации, в сертификатах качества изготовителя и при клеймении стали к обозначению категории стали, выдержавшей необходимые испытания, может быть добавлена условная запись погонной энергии, использованной при проведении испытаний. Например, «E36 — W300» (в случае применения погонной энергии 300 кДж/см). Величина энергии, приводимая в обозначении категории стали, должна быть не менее 50 кДж/см и кратна 10.

2.2.4 Схема признания изготовителей проката для сварных цепей.

2.2.4.1 Общие положения.

Настоящие положения определяют схему признания изготовителя сортового проката, предназначенного для изготовления сварных смычек цепей.

Схема признания является основанием для удостоверения Регистром способности изготовителя обеспечивать стабильное удовлетворительное качество продукции, в свою очередь, обеспечиваемое технологией производства, включая программируемые режимы прокатки, и существующей на предприятии системой качества в соответствии с требованиями 3.2.1.3 и 3.6.1 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

Как правило, признание по предложенной схеме процесса производства стали для определенной категории цепи означает признание поставляемого изготовителем определенного вида продукции из этой стали, отвечающей требованиям правил РС.

2.2.4.2 Область распространения. Документация.

В общем случае, совместно с заявкой предоставляется документация, указанная в 2.2.1.2.1, 2.2.1.2.2.

2.2.4.3 Испытания.

Объем испытаний, одобрение и проведение испытаний выполняются в соответствии с требованиями 2.2.1.3.

2.2.4.3.1 Отбор проб.

Если не оговорено иное, пробы для вырезки образцов (см 3.6 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов) от полуфабриката (пруток, профиль) должны отбираться таким образом, чтобы металл проб соответствовал верхней части слитка, или, в случае непрерывной разливки, производится случайная выборка проб.

В соответствии с требованиями табл. 2.2.4.3.2 пробы отбираются от «верха» или «низа», по длине раската.

2.2.4.3.2 Виды испытаний.

Испытания должны выполняться в соответствии с указаниями табл. 2.2.4.3.2.

2.2.4.3.3 Результаты испытаний, а также схема признания, должны отвечать требованиям 2.2.1.5 и 2.2.1.6.

Таблица 2.2.4.3.2^{1, 2}

Вид испытаний	Расположение проб, направление вырезки образцов	Примечания			
Испытание на растяжение	Верх и низ ³	Определяются R_{eH} , R_m , A_5 (%), RA (%),			
Испытание на растяжение, со снятием напряжений (только для ТМ стали)	Верх и низ ³	Снятие напряжений при 600 °С (2 мин/мм в течение 1 ч)			
Испытания на ударный изгиб ⁴ на образцах без старения для категорий: 1, 2 3 и выше	Верх и низ Вдоль	Температура испытаний, °С			
		+ 20 0	0 – 20	– 20 – 40	— —
Испытания на ударный изгиб ⁴ после старения ⁵ для стали категорий: 1, 2 3 и выше	Верх Вдоль	Температура испытаний °С			
		+ 20 0	0 – 20	– 20 – 40	— —
Химический анализ ⁶	Верх	Общий анализ, включая микролегирующие элементы			
Сегрегация серы	Верх	—			
Контроль микрошлифов	Верх	—			
Размер зерна	Верх	Только для стали, обработанной измельчающими зерно элементами			
¹ Вид, объем и результаты испытаний должны отвечать требованиям правил Регистра и документации на поставку проката. ² В соответствии с требованиями правил Регистра механические свойства проката определяются на прокате после его термической обработки, аналогичной термической обработке готовой цепи соответствующей категории. Вид и режимы термообработки указываются изготовителем цепи. ³ Для профиля, прутка и полосовой стали шириной менее 600 мм – вдоль. ⁴ Каждое испытание выполняется на трех образцах с V-образным надрезом. ⁵ Деформация – 5 % + 1 ч при 250 °С. ⁶ Химический анализ ковшовой пробы также необходим.					

2.2.5 Схема признания изготовителей коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали.

2.2.5.1 Общие положения.

Настоящие положения определяют схему признания (первоначальное освидетельствование) Регистром процесса производства проката, поковок, кованных и катаных плит, а также штамповок и труб из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали. Порядок осуществления работ по признанию изготовителя, оформлению, подтверждению и переоформлению СПИ изложен в 2.1 настоящей части.

Требования к коррозионно-стойкой стали изложены в 3.16 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

2.2.5.2 Схема признания изготовителей проката, поковок, кованных и катаных плит и штамповок из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали.

2.2.5.2.1 Общие положения.

До начала производства под техническим наблюдением Регистра при первоначальном освидетельствовании предприятие (изготовитель) должно подготовить и представить документацию, содержащую информацию о всей технологической цепи производства и этапах, на которых контролируются соответствующие параметры процесса и свойства полуфабриката и конечного продукта.

2.2.5.2.2 Область распространения признания. Документация.

На прокат из коррозионно-стойкой стали распространяются все положения и указания, приведенные в 2.2.1 и относящиеся к заявке, объему и содержанию представляемой документации, освидетельствованию, объему представляемого к испытаниям металла, а также отбору проб и методам испытаний.

Для поковок, кованных и катаных плит, а также штамповок из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали также распространяются все положения и указания, приведенные в 2.2.1. При этом совместно с заявкой предоставляются сведения, указанные в 2.2.1.2.1.1 — 2.2.1.2.1.6, и следующие сведения:

- .1 по ковке и штамповке:
 - тип печи и режимы нагрева;
 - мощность пресса/молота;
 - соотношение размеров слитка/сляба/заготовки и толщины конечного продукта, соотношение температурыковки/штамповки и времени окончанияковки/штамповки;
 - удаление окалины в процессековки;
- .2 по термической обработке:
 - тип печей, их температурные возможности, регистрация параметров при проведении термической обработки стали;
 - точность и калибровка приборов контроля и поддержания температуры;
- .3 по режимамковки/штамповки/термической обработки:
 - поверка измерительного и регистрирующего оборудования;
- .4 дополнительная информация о передаче части технологического процесса на другое производство или другому изготовителю (в случае, если такое возможно).

2.2.5.2.3 Объем и виды испытаний.

Если не оговорено иное, методы и методики испытаний должны отвечать требованиям признанных национальных, международных стандартов, согласованной Регистром документации, а также требованиям 1.3, разд. 2 и 3.16 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

Во изменение 2.2.1.3.6.1 настоящей части испытания при признании производства и качества изготавливаемых полуфабрикатов должны выполняться в соответствии с указаниями табл. 2.2.5.2.3.

Таблица 2.2.5.2.3

Вид испытаний	Расположение проб, направление вырезки образцов	Примечания
Химический анализ ¹	Верх	Общий анализ, включая примеси и микролегирующие элементы
Испытание на растяжение при комнатной и повышенной температуре	Верх и низ, вдоль ²	Определяются $R_{p0,2}$, R_m , A_5 (%), Z
Испытание на ударный изгиб, KV , KCV , для сталей классов М-1, MF-2, F-3, АМ-4, АF-8	Верх, вдоль	Температура испытаний, °C
		+ 20 0
Испытание на ударный изгиб при отрицательной температуре, KV , KCV , для сталей следующих классов: М-1 АF-8 М-1 ³ , АМ-4 А-5, А-6	Верх, вдоль	Температура испытаний, °C
		— 20
		— 40
		— 60
		— 165
Ультразвуковой контроль	По всему объему	
Контроль макрошлифов	Верх	
Контроль содержания неметаллических включений	Верх	
Контроль величины зерна	Верх и низ	Для сталей классов F3, АМ-4, А-5, А-6, А-7, АF-8
Определение содержания ферритной фазы	Верх	Для сталей классов А-5, А-6, А-7
Испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии	Верх, вдоль	Кроме стали класса М-1 ⁴
Контроль микрошлифов	Верх и низ	
¹ Химический анализ по ковшовой пробе также необходим. ² Допускается использовать поперечные, радиальные или тангенциальные образцы. ³ Только для стали марки 07Х16Н4Б. ⁴ Для стали марки 07Х16Н4Б испытание проводится.		

Результаты испытаний должны отвечать требованиям 3.16 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и/или признанным Регистром стандартам, спецификациям.

Как правило, при первоначальном освидетельствовании производства для каждой марки стали, каждого вида полуфабриката, каждого технологического процесса (производство стали, разливка, прокатка: ковка и/или штамповка, состояние поставки) испытания следует выполнять на одном полуфабрикате от каждой из двух плавов. Если по единой технологии производятся полуфабрикаты различных размеров, допускается проведение испытаний на полуфабрикате максимального (одна плавка) и минимального (вторая плавка) размеров.

Количество представляемых для испытаний плавов и полуфабрикатов может быть уменьшено или увеличено в соответствии с требованиями 2.2.1.3 настоящей части.

Как правило, объем испытаний должен быть согласован при представлении предприятием (изготовителем) соответствующей документации и, в общем, при осуществлении наблюдения в процессе производства, не должен превышать указанного в 3.16 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

2.2.5.2.4 Программа испытаний.

Программа испытаний подлежит одобрению Регистром. Программа подготавливается предприятием (изготовителем) в соответствии с изложенным в 2.2.5.2.3.

При разработке программы испытаний следует иметь в виду, что во изменение указанного в 2.2.1.3.1.3 и 2.2.1.3.1.4 признание производства любой марки коррозионно-стойкой стали может быть распространено на другую марку стали той же системы легирования (того же класса) при условии подтверждения неизменности технологии производства, состояния поставки и методик контроля и испытаний.

Технология сварки и сварочные материалы, применяемые при изготовлении полуфабрикатов, должны быть одобрены Регистром в процессе освидетельствования производства.

Испытания на свариваемость должны охватывать все приемлемые методы сварки, включая ремонтную сварку. Должна быть представлена необходимая информация о послесварочной термообработке. Вид, объем испытаний и критерии приемки должны быть согласованы в каждом конкретном случае.

2.2.5.2.5 Отбор проб.

Отбор проб осуществляется в соответствии с требованиями 3.16.1.7 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и/или в соответствии с признанными РС стандартами, согласованной документацией.

При вырезке образцов из пустотелых или рассверленных поковок с толщиной стенки до 100 мм образцы вырезают на расстоянии 1/2 толщины стенки поковки, а при толщине свыше 100 мм — на расстоянии 1/3 толщины стенки поковки от наружной поверхности.

При изготовлении поперечных или тангенциальных образцов их ось должна проходить на том же расстоянии, что и для продольных образцов.

Место вырезки образцов из поковок нецилиндрической и непризматической формы указывается на чертеже поковки.

По согласованию предприятия (изготовителя) с потребителем допускается вырезать образцы с поверхности поковки на расстоянии, исключающем влияние поверхностных дефектов или из ее центра.

Механические свойства поковок типа колец, изготавливаемых раскаткой, определяются на тангенциальных образцах.

2.2.5.2.6 Испытания.

2.2.5.2.6.1 Механические испытания должны выполняться на полуфабрикатах после выполнения завершающих операций, а результаты должны отвечать требованиям национальных или международных стандартов и/или одобренной Регистром документации и табл. 3.16.1.5 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

Испытания выполняются в присутствии представителя РС.

2.2.5.2.6.2 Химический анализ.

При первоначальном освидетельствовании, кроме анализа по ковшовой пробе, определяется химический анализ готовых полуфабрикатов. Анализ, как правило, выполняется, на образцах для испытаний на растяжение.

2.2.5.2.6.3 Испытания на растяжение.

При первоначальном освидетельствовании испытания выполняются на продольных и поперечных (тангенциальных) образцах, отобранных от двух концов каждого из полуфабрикатов, представленных для испытаний.

Пробы для определения сортовой стали круглого, квадратного и шестигранного сечений отбирают от любого конца таким образом, чтобы было обеспечено изготовление образцов, ось которых направлена вдоль направления прокатки.

2.2.5.2.6.4 Испытания на ударный изгиб.

При первоначальном признании, если возможно, должна быть определена кривая перехода. Испытания должны быть выполнены при пяти температурах, как правило, с интервалом в 20 °С. Температуры проведения испытаний согласуются при разработке программы испытаний, в зависимости от группы стали и условий применения. Для испытаний на ударный изгиб, также исходя из возможностей, следует использовать стандартные образцы.

Пробы сортовой стали круглого, квадратного и шестигранного сечений отбирают от любого конца прутка таким образом, чтобы было обеспечено изготовление образцов, ось которых направлена вдоль направления прокатки.

2.2.5.2.6.5 Контроль микрошлифов.

Контроль микрошлифов выполняется на двух концах полуфабриката на поперечных темплетях.

2.2.5.2.6.6 Определение величины зерна и содержания неметаллических включений.

Определение величины зерна для сталей аустенитного класса и содержания неметаллических включений для сталей всех классов проводится на микрошлифах, изготовленных в соответствии со стандартами.

2.2.5.2.6.7 Определение содержания ферритной фазы.

Определение содержания ферритной фазы для сталей аустенитного класса проводится не менее чем на двух образцах, изготовленных из металла проб, отбираемых при разливке стали.

2.2.5.2.6.8 Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии (МКК).

Для испытания на стойкость к МКК материала листов, сортового проката и труб изготавливают: из сталей аустенитного класса — два комплекта образцов (не менее 4 шт.);

из сталей аустенитно-ферритного класса и стали 07X16H4B — четыре комплекта образцов (не менее 8 шт.), два из которых являются контрольными.

Для испытаний на стойкость к МКК материала поволоков сталей всех классов изготавливают не менее шести образцов, два из которых являются контрольными.

Ось образца для испытания на стойкость к МКК должна быть направлена вдоль направления прокатки. Отбор проб для образцов для проведения испытаний на стойкость к МКК осуществляется в соответствии с требованиями признанных стандартов.

2.2.5.2.6.9 Испытания на стойкость к питтинговой коррозии и испытания на стойкость к сульфидному коррозионному растрескиванию проводятся на металле не менее трех плавок в соответствии с требованиями стандартов.

2.2.5.2.6.10 Дополнительные испытания, такие как испытания на определение распространения холодных трещин и др., могут быть востребованы при соответствующих указаниях других частей правил РС и/или согласованной с Регистром документации.

2.2.5.3 Схема признания изготовителей труб из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали.

2.2.5.3.1 Общие положения.

Настоящие положения распространяются на трубы, изготовленные одним из следующих способов:

труба изготавливается из трубной заготовки горячим формованием без сваривания;

труба изготавливается из расточенных, обточенных, горячедеформированных труб-заготовок;

труба сваривается одним продольным швом без использования присадочного материала из полос или штрипса.

До начала производства под техническим наблюдением Регистра предприятие должно подготовить и представить документацию, содержащую информацию о всей технологической цепи производства и этапах, на которых контролируются соответствующие параметры процесса и свойства полуфабриката и конечного продукта.

2.2.5.3.2 Область распространения признания. Документация.

Все общие положения и указания, приведенные в 2.2.1 и относящиеся к заявке, объему и содержанию представляемой документации, освидетельствованию, объему представляемого к испытаниям металла, а также отбору проб и методам испытаний, распространяются на трубы из коррозионно-стойкой стали.

Для труб из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали при обращении в Регистр совместно с заявкой, кроме изложенного в 2.2.1.2.1, должны быть приведены сведения:

- о технологии формования труб;
- о режиме центрирования и стыковки для сварки (технология и этапы сварочных работ, если требуется по дополнительным условиям заказов);
- о режиме окончательной термообработки;
- о методе холодной раскатки/калибровки/чистой прокатки, выполняемых при производстве;
- о допустимых соотношениях размеров; методиках контроля размеров, испытаний на герметичность, выполняемых при проведении механических испытаний и испытаний на коррозионную стойкость;
- об идентификации и прослеживаемости труб, методе маркировки и местах ее нанесения;
- о дополнительных требованиях, предъявляемых потребителем к трубам, в зависимости от условий эксплуатации.

2.2.5.3.3 Объем и виды испытаний.

Если не оговорено иное, методы и методики испытаний труб из коррозионно-стойкой стали должны соответствовать признанным национальным и международным стандартам, согласованной с Регистром документации и требованиям 1.3, разд. 2 и 3.16 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

Во изменение 2.2.1.3.6.1 настоящей части испытания при признании производства и качества изготавливаемых полуфабрикатов должны выполняться в соответствии с указаниями табл. 2.2.5.3.3.

Результаты испытаний должны отвечать требованиям 3.16 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и/или признанным Регистром стандартам, спецификациям.

Испытания при первоначальном одобрении выполняются по согласованной с Регистром программе с учетом изложенного в 2.2.1 и 2.2.4.3.3 настоящей части.

Испытания в процессе производства труб должны выполняться в соответствии с указаниями табл. 3.16.4.3 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и 2.2.4.3.3 настоящей части.

2.2.5.3.4 Программа испытаний.

2.2.5.3.4.1 Программа испытаний подлежит согласованию с Регистром.

При разработке программы испытаний следует иметь в виду, что во изменение указанного в 2.2.1.3.1.3 и 2.2.1.3.1.4 признание производства любой марки коррозионно-стойкой стали может быть распространено на другую марку стали той же системы легирования (того же класса) при условии подтверждения неизменности технологии производства, состояния поставки и методик контроля и испытаний.

2.2.5.3.4.2 Испытания при признании производства следует выполнять для каждого технологического процесса на 10 трубах, отобранных из двух партий. Если по единой технологии производятся трубы различных размеров, допускается проведение испытаний на трубах максимального (одна партия) и минимального (вторая партия) размеров (диаметр, толщина стенки).

Таблица 2.2.5.3.3

Вид испытаний	Необходимость проведения испытаний ^{1, 2}	Расположение проб, направление вырезки образцов	Примечания
Химический анализ (см. 2.2.5.3.5.1)	a/b	От одного конца	Общий анализ, включая примеси и микролегирующие элементы + анализ по ковшовой пробе
Испытание на растяжение при комнатной и повышенной температуре в состоянии поставки и/или после термической обработки (см. 2.2.5.3.5.2)	a/b	От двух концов	Определяются $R_{p0,2}$, R_m , A_5 (%), Z
Испытание на ударный изгиб, KV , KCV , для сталей классов М-1, МF-2, F-3, АМ-4, АF-8 (см. 2.2.5.3.5.3)	a/b	От двух концов	Температура испытаний, °C
			+ 20 0
	a/b	От двух концов	Рекомендуемая минимальная температура испытаний, °C
	a/b		– 20
	a/b		– 40
Испытание на ударный изгиб при отрицательной температуре, KV , KCV , для сталей следующих классов: М-1 АF-8 М-1, АМ-4 А-5, А-6 (см. 2.2.5.3.5.3)	a/b		– 60
	a/b		– 165
	a/b		
Свариваемость (см. 2.2.5.3.5.4)	a		Отдельная программа
Определение твердости (см. 2.2.5.3.5.5)	a/b	От двух концов	
Ультразвуковой контроль (см. 2.2.5.3.5.13)	a/b	По всей длине	
Контроль шероховатости (см. 2.2.5.3.5.12)	a/b	По всей длине	
Контроль макрошлифов	a	От одного конца	
Контроль микрошлифов (см. 2.2.5.3.5.6)	a	От одного конца	
Контроль содержания неметаллических включений (см. 2.2.5.3.5.7)	a	От одного конца	
Контроль величины зерна (см. 2.2.5.3.5.8)	a/b	От одного конца	Для стали классов F3, АМ-4, А-5, А-6, А-7, АF-8
Определение содержания ферритной фазы	a/b	От одного конца	Для стали классов А-5, А-6, А-7
Испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии (см. 2.2.5.3.5.11)	a/b	От одного конца	Кроме стали класса М-1, испытание проводится для стали марки 07X16H4Б
Испытание на сплющивание, испытание на раздачу (см. 2.2.5.3.5.9)	a/b	От одного конца	
Испытание гидравлическим давлением (см. 2.2.5.3.5.10)	a/b	Вся труба	
¹ a — при первоначальном одобрении предприятия. ² b — при техническом наблюдении в процессе производства труб.			

Партия должна состоять из труб одной плавки, одной марки, одного режима термообработки, одного диаметра и толщины стенки.

Как правило, объем партии должен быть согласован при представлении предприятием (изготовителем) соответствующей документации и, в общем, при осуществлении наблюдения в процессе производства, не должен превышать указанного в 3.16.4 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

Технология сварки и сварочные материалы, применяемые при изготовлении труб, если требуется, должны быть одобрены Регистром в процессе освидетельствования производства.

Испытания на свариваемость должны охватывать все приемлемые методы сварки, включая изготовление трубы, монтаж трубопровода, ремонтную сварку. Должна быть представлена необходимая информация о послесварочной термообработке.

Вид, объем испытаний, и критерии приемки должны быть согласованы в каждом конкретном случае.

2.2.5.3.4.3 Механические испытания должны выполняться на трубах после термической обработки, раскатки и окончательной формовки и должны отвечать требованиям национальных или международных стандартов и/или одобренной Регистром документации и/или табл. 3.16.4.2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

Трубы из нержавеющей дуплексной стали испытываются после термообработки на твердый раствор.

2.2.5.3.4.4 Трубы, предназначенные для работы в кислых средах, должны подвергаться дополнительным испытаниям по отдельной программе, согласованной с Регистром.

2.2.5.3.4.5 При освидетельствовании и одобрении технологических процессов изготовления труб из дуплексной стали Регистр может потребовать проведения испытаний на коррозионную стойкость. Температура испытаний и критерии приемки, если не оговорено иное, определяются по соглашению.

2.2.5.3.4.6 Неудовлетворительные испытания.

Изложенные ниже положения одинаково применимы при признании производства труб и в процессе их производства.

При неудовлетворительных результатах во время испытаний при признании производства (первоначальные испытания) Регистр может приостановить их выполнение до предоставления соответствующих пояснений и/или прекратить испытания, если это не связано с отрицательным влиянием на результаты испытаний таких факторов, как отбор проб, изготовление или дефекты образцов, неполадки оборудования и т.п.

В процессе производства, при неудовлетворительных результатах хотя бы по одному из видов испытаний, дополнительные испытания должны быть выполнены на удвоенном количестве труб из предъявленной партии. При отрицательных результатах одного из дополнительных испытаний партия бракуется.

В этом случае допускается приемка труб из отбракованной партии по результатам испытаний каждой из оставшихся труб партии. При этом партия также бракуется, если общее количество забракованных труб в партии превышает 25 %.

В данном случае Регистр может приостановить осуществление технического наблюдения на предприятии за трубами, изготавливаемыми по той же технологии, что и забракованная партия. Предприятие (изготовитель) должно представить результаты анализа случившегося, а Регистр вправе потребовать выполнения контрольных испытаний в объеме первоначальных.

В любом случае, при получении неудовлетворительных результатов по любому виду испытаний должна быть выявлена причина и определены корректирующие действия.

Если выявлено отрицательное влияние на результаты испытаний таких факторов, как отбор проб, изготовление или дефекты образцов, неполадки оборудования и т.п., допускается осуществить ремонт/замену оборудования и/или образцов на другие образцы той же трубы и выполнить повторные испытания.

На изготовителе, признанном Регистром, в процессе производства, по согласованию с Регистром, допускается предъявлять в качестве новой партии трубы, забракованные по механическим характеристикам, величине зерна, стойкости к МКК, но прошедшие повторную термообработку.

2.2.5.3.5 Испытания.

2.2.5.3.5.1 Химический анализ.

При первоначальном признании, дополнительно к результатам анализа по ковшовой пробе, выполняется химический анализ на каждой предъявленной трубе партии.

При техническом наблюдении в процессе производства, если указано в согласованной с Регистром документации, допускается приемка стали по результатам химического анализа, указанным в сертификате качества трубной заготовки.

Указанное относится к случаям, когда заготовка поступает на трубный завод с признанного Регистром предприятия, имеющего СПИ. В других случаях требуется определение химического состава одной трубы партии/плавки.

2.2.5.3.5.2 Механические испытания.

Механические испытания выполняются на образцах, отобранных от концов каждой трубы, представленной для испытаний. Как правило, от труб диаметром менее 300 мм все испытания для определения механических свойств проводятся на образцах, отобранных параллельно оси трубы.

В зависимости от диаметра трубы и толщины стенки трубы, дополнительных условий заказа и требований согласованной документации испытания на растяжение выполняются на патрубках, образцах в виде сегмента (прямоугольные образцы) или круглых образцах.

Прямоугольные образцы должны иметь толщину, равную полной толщине стенки трубы. Уплощение образцов не допускается, допускается сплющивание захватной части образцов.

При первоначальном одобрении производства труб из дуплексной стали с расчетной температурой выше 20 °C и труб из других сталей с расчетной температурой выше 50 °C должны быть определены их свойства при максимальной расчетной температуре.

Определяются отклонения от номинального значения предела текучести.

При техническом наблюдении за трубами в процессе их производства упомянутые здесь испытания при повышенной температуре выполняются, если это указано в признанной Регистром документации и/или в дополнительных условиях заказа.

2.2.5.3.5.3 Испытания на ударный изгиб.

При первоначальном признании, если возможно, должна быть определена кривая перехода. Испытания должны быть выполнены при пяти температурах, как правило, с интервалом в 20 °C. Температуры проведения испытаний в зависимости от группы стали и условий применения труб согласуются в процессе разработки программы испытаний. Для испытаний на ударный изгиб, также исходя из возможностей, следует использовать стандартные образцы.

Для группы М-1 рекомендуемая минимальная температура испытаний –40 °C — только для стали марки 07X16H4Б.

При предоставлении результатов испытаний, выполненных ранее и приемлемых для данного предприятия (изготовителя) и данной технологии изготовления, испытания на ударный изгиб могут быть ограничены испытаниями при одной минимальной температуре.

2.2.5.3.5.4 Свариваемость.

Испытания на свариваемость выполняются при первоначальном признании в соответствии с указаниями 2.4 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и 2.2.2.4 настоящей части.

При предоставлении соответствующих результатов испытаний, выполненных ранее, испытания на свариваемость могут не проводиться.

2.2.5.3.5.5 Определение твердости.

Как правило, при первоначальных испытаниях твердость по *HV10* замеряется на каждой представляемой трубе, а при техническом наблюдении в процессе производства — в соответствии с требованиями признанной Регистром документации и/или дополнительными условиями заказа.

2.2.5.3.5.6 Металлографический анализ.

Металлографический анализ дуплексных сталей выполняется после обработки на твердый раствор. После обработки на твердый раствор необходимо обеспечить отсутствие образования карбидов, нитридов и интерметаллических включений по границам зерен. Измеряется содержание феррита (35 — 55 %). В любом случае, исследование должно выполняться при увеличении не менее $\times 400$.

2.2.5.3.5.7 Контроль содержания неметаллических включений.

При первоначальных испытаниях контроль содержания неметаллических включений осуществляется на одной трубе от партии. В партию должны входить трубы одного типоразмера и одной плавки. При техническом наблюдении в процессе производства контроль содержания неметаллических включений осуществляется в соответствии с требованиями признанной Регистром документации и/или дополнительными условиями заказа.

Контроль содержания неметаллических включений, а также нитридов и карбонитридов титана для труб с толщиной стенки менее 6 мм может осуществляться на передельных трубах с толщиной стенки 6 мм и более.

2.2.5.3.5.8 Контроль величины зерна.

Контроль величины зерна при первоначальных испытаниях выполняется на одной трубе от партии металлографическим методом, если этот же метод используется в процессе производства. Если в процессе производства применяется ультразвуковой метод, то при первоначальных испытаниях следует применять оба метода.

При техническом наблюдении в процессе производства контроль величины зерна выполняется в соответствии с требованиями признанной Регистром документации и/или дополнительными условиями заказа.

2.2.5.3.5.9 Испытание на сплющивание, раздачу.

Испытание на сплющивание, раздачу выполняется на одной трубе от представляемой партии в соответствии с требованиями признанной Регистром документации и/или дополнительными условиями заказа.

2.2.5.3.5.10 Испытание гидравлическим давлением.

Испытание гидравлическим давлением выполняется в соответствии с требованиями признанной Регистром документации и/или дополнительными условиями заказа. Выдержка труб под давлением — не менее 10 с.

2.2.5.3.5.11 Испытание на стойкость к МКК.

Испытание на стойкость к МКК выполняется в соответствии с требованиями признанной Регистром документации и/или дополнительными условиями заказа.

2.2.5.3.5.12 Контроль шероховатости.

Контроль шероховатости выполняется в соответствии с требованиями признанной Регистром документации и, если не оговорено иное, визуальным сравнением с эталоном.

2.2.5.3.5.13 Ультразвуковой контроль.

Ультразвуковой контроль, если оговорено иное, осуществляется в соответствии с признанной Регистром документацией.

При первоначальном признании контроль осуществляется на каждой представленной для испытания трубе.

2.2.5.3.5.14 Дополнительные испытания, такие как испытания на определение распространения холодных трещин, CTOD и др., могут быть востребованы при соответствующих указаниях в других правилах Регистра и/или согласованной с ними документации.

2.2.6 Схема признания изготовителей деформируемых алюминиевых сплавов.

2.2.6.1 Общие положения.

Настоящие положения определяют схему признания (первоначальное освидетельствование) Регистром процесса производства проката (лист, плита, полосовой прокат) и прессованного профиля (профиль сплошной, профиль полый, панель, уголок, прутки и т.п.) из деформируемых алюминиевых сплавов. Порядок осуществления работ по признанию изготовителя, оформлению, подтверждению и переоформлению СПИ изложен в 2.1 настоящей части.

Требования к деформируемым алюминиевым сплавам изложены в 5.1 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

2.2.6.2 Схема признания изготовителей проката и прессованных полуфабрикатов из деформируемых алюминиевых сплавов.

2.2.6.2.1 Общие положения.

До начала производства под техническим наблюдением Регистра, при первоначальном освидетельствовании, предприятие (изготовитель) должно подготовить и представить документацию, содержащую информацию о всей технологической цепи производства и этапах, на которых контролируются соответствующие параметры процесса и свойства полуфабриката и конечного продукта.

2.2.6.2.2 Область распространения признания. Документация.

На полуфабрикаты из деформируемых алюминиевых сплавов распространяются все положения и указания, приведенные в 2.2.1 и относящиеся к заявке, объему и содержанию представляемой документации, освидетельствованию, объему представляемого к испытаниям металла, а также отбору проб и методам испытаний.

2.2.6.2.3 Объем и виды испытаний.

Если не оговорено иное, методы и методики испытаний должны отвечать согласованной Регистром документации, требованиям национальных, международных стандартов, применение которых согласовано с Регистром, а также требованиям 1.3, разд. 2 и 5.1 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

Результаты испытаний должны удовлетворять требованиям 5.1 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и/или национальным, международным стандартам, применение которых согласовано с Регистром, одобренным Регистром спецификациям.

2.2.6.2.3.1 Объем представляемого для первоначальных испытаний металла.

Объем испытаний при первоначальном освидетельствовании определяется одобренной Регистром программой испытаний, которая разрабатывается изготовителем полуфабрикатов из деформируемых алюминиевых сплавов. Целью испытаний является подтверждение соответствия свойств и качества продукции представленной предприятием документации.

Испытания должны выполняться на полуфабрикатах максимальной и минимальной толщины для каждого из представленного сплава и каждого из заявленного технологического процесса (производство, разливка). Регистр может дополнительно потребовать проведения испытаний на полуфабрикатах средней толщины.

Выбор плавков, от которых отбираются полуфабрикаты для испытаний, должен основываться на регламентируемом, типичном для данного производства химическом составе и содержании используемых легирующих элементов.

Размеры представляемых для испытаний полуфабрикатов должны соответствовать размерам полуфабрикатов в предполагаемых поставках (по крайней мере один из полуфабрикатов должен иметь максимальные ширину, толщину или диаметр).

Испытания выполняются на контрольной партии полуфабрикатов из деформируемых алюминиевых сплавов.

Партия должна состоять из полуфабрикатов сплава одной марки (одной плавки), одной формы и размеров (для листов — одной толщины), одинакового состояния поставки и изготовленных по единому технологическому процессу.

Для каждого заявленного технологического процесса к испытаниям предъявляются 2 полуфабриката от партии.

Контроль внешним осмотром и контроль ультразвуковым методом для определения зоны несплошности слоев выполняются на каждом полуфабрикate контрольной партии.

Одновременно с программой испытаний в Регистр представляются рекомендации по сварке полуфабрикатов из деформируемых алюминиевых сплавов.

Количество представляемых для испытаний плавков и полуфабрикатов может быть уменьшено или увеличено в соответствии с требованиями 2.2.1.3.

2.2.6.2.4 Программа испытаний.

Испытания на свариваемость, как правило, проводятся для деформируемых алюминиевых сплавов, не соответствующих по химическому составу, механическим свойствам или состоянию поставки требованиям главы 5.1 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, однако, при признании изготовителя деформационно-упрочненных и термообработанных сплавов всех категорий и марок должно быть доказано, что механические свойства основного металла сварного соединения выше соответствующих свойств сварного шва (см. табл. 4.9.3.6 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов). Изготовление проб сварных соединений, выбор присадочного материала, типа соединения, положения сварки и контроля сварных соединений полуфабрикатов из деформируемых

алюминиевых сплавов следует осуществлять в соответствии с требованиями 2.2 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов и разд. 7 настоящей части.

2.2.6.2.5 Отбор проб.

Отбор проб осуществляется в соответствии с требованиями 5.1.5 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и/или в соответствии с согласованной Регистром документацией, национальным, международными стандартами, применение которых согласовано с Регистром.

2.2.6.2.6 Испытания.

2.2.6.2.6.1 Химический анализ.

При первоначальном освидетельствовании, кроме анализа по ковшовой пробе, определяется химический анализ готовых полуфабрикатов. Анализ, как правило, выполняется, на образцах для испытаний на растяжение. Результаты должны отвечать требованиям национальных или международных стандартов и/или одобренной Регистром документации и табл. 5.1.2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов. Испытания выполняются в присутствии представителя РС.

2.2.6.2.6.2 Механические испытания должны выполняться на полуфабрикатах после выполнения завершающих операций, а результаты должны отвечать требованиям национальных или международных стандартов и/или одобренной Регистром документации и табл. 5.1.3-1 и табл. 5.1.3-2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов. Испытания выполняются в присутствии представителя РС.

2.2.6.2.6.2.1 Испытания на растяжение.

При первоначальном освидетельствовании испытания выполняются на образцах, отобранных от двух концов каждого из полуфабрикатов, представленных для испытаний в соответствии с 5.1.5 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

Механические свойства деформируемых алюминиевых сплавов в отожженном состоянии, испытанных при комнатной температуре, должны отвечать требованиям Регистра (см. табл. 5.1.3-1 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов) и соответствующей нормативной документации.

Нормируемыми характеристиками деформируемых алюминиевых сплавов различных категорий являются механические свойства материала по минимальному условному пределу текучести $R_{p0,2}$, минимальному временному сопротивлению R_m , относительному сужению Z и относительному удлинению A , определяемые при комнатной температуре.

2.2.6.2.6.3 Коррозионные испытания.

Коррозионные испытания должны проводиться в соответствии с требованиями 5.1.8 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, сплав должен быть испытан на сопротивление коррозии в морской среде (на расслоение и межкристаллитную коррозию) в соответствии с ASTM G66 и ASTM G67 или другими национальными стандартами (ГОСТ 9.021 и ГОСТ 9.904).

При первоначальном освидетельствовании предприятия, проводимом с целью его признания, должны быть представлены микрофотографии ($\times 500$), подтверждающие отсутствие коррозионного растрескивания и питтинга. Критерии оценки результатов испытаний должны удовлетворять требованиям 5.1.8 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

2.2.6.2.6.4 Испытания на свариваемость.

Испытания на свариваемость, как правило, проводятся для деформируемых алюминиевых сплавов, не соответствующих по химическому составу, механическим свойствам или состоянию поставки требованиям главы 5.1 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, однако, при признании изготовителя деформационно-упрочненных и термообработанных сплавов всех категорий и марок должно быть доказано, что механические свойства основного металла сварного соединения выше соответствующих свойств сварного шва (см. табл. 4.9.3.6 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов). Изготовление проб сварных соединений, выбор присадочного материала, типа соединения,

положения сварки и контроля сварных соединений полуфабрикатов из деформируемых алюминиевых сплавов следует осуществлять в соответствии с требованиями 2.2 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов и разд. 7 настоящей части.

2.2.6.2.6.4.1 Объем и порядок испытаний.

Вид, объем испытаний и критерии оценки должны быть согласованы в каждом конкретном случае.

Оценка свариваемости полуфабрикатов из деформируемых алюминиевых сплавов включает испытания при комнатной температуре стыковых соединений предъявляемых полуфабрикатов, как минимум, на статическое растяжение (не менее двух образцов), статический изгиб (не менее двух образцов с растяжением корня и поверхности шва), исследования макроструктуры (один макрошлиф).

Испытания на растяжение и изгиб проводятся на образцах, вырезанных поперек сварного шва.

Испытания образцов на ударный изгиб из сварных соединений из алюминиевых сплавов не требуются.

Испытания сварных образцов при комнатной температуре на растяжение и статический изгиб проводятся с целью определения следующих характеристик:

минимальное временное сопротивление R_m , min;

угол изгиба сварного образца на оправке установленного диаметра.

Механические свойства сварных соединений должны отвечать требованиям табл. 4.9.3.6 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

2.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ МАТЕРИАЛОВ

2.3.1 Изготовители и поставляемая ими продукция, удовлетворяющие требованиям правил Регистра, включаются в Перечень одобренных материалов и признанных изготовителей.

Перечень материалов существует в электронном виде — на официальном сайте Регистра и на сайте для персонала, обновляемом ежедневно.

Подтверждением включения в соответствующий Перечень материалов конкретного изготовителя и поставляемой им подлежащей наблюдению Регистра продукции служит СПИ (см. 2.1).

2.3.2 Основной целью издания Перечня материалов является предоставление информации о поставщиках материалов или изделий, удовлетворяющих требованиям правил Регистра.

Регистр заинтересован в предоставлении подобного рода информации проектантам, строителям и другим предприятиям, нуждающимся в ней.

Предполагается, что при подготовке заказов на материалы, требующие технического наблюдения при их изготовлении, потребитель, исходя даже из финансовых интересов, вынужден принимать в расчет технические возможности изготовителей материалов, подтвержденные Регистром.

2.3.3 В обновляемом Регистром Перечне материалов содержатся следующие сведения:

наименование изготовителя;

местонахождение изготовителя: почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты;

вид, наименование продукции;

марка, категория материала.

Другая информация, касающаяся сведений об испытаниях, технологии, оборудовании и т. д., является строго конфиденциальной и может быть предоставлена только по согласованию с самим изготовителем.

2.3.4 Сохранение и обновление информации в Перечне материалов осуществляется ГУР на основании сведений о выдаче, подтверждении/возобновлении и утрате силы СПИ, поступающих от подразделений, выдавших эти СПИ.

Если по производственным причинам подтверждение/возобновление СПИ не может быть проведено в установленные сроки, то для сохранения изготовителя в Перечне материалов изготовитель должен согласовать новые сроки подтверждения/возобновления с подразделением РС, выдавшим СПИ, в период действия документа, т. е. до установленной даты возобновления, о

чем подразделение информирует отдел внедрения информационных технологий ГУР (направляется Извещение с указанием новой даты подтверждения или возобновления). В Перечне материалов указывается новая дата подтверждения или возобновления. Действие документа не прерывается, а дата следующего подтверждения или возобновления остается неизменной.

В течение 30 дней после установленной даты подтверждения или возобновления, при отсутствии информирования ГУР о принятом подразделением решении, в электронном Перечне материалов рядом с документом сохраняется сообщение «Не подтверждено», а после 30 дней изготовитель исключается из электронного Перечня материалов.

2.3.5 Одновременно с Перечнем материалов в ГУР формируются базы данных для каждого из изготовителей, на котором когда-либо осуществлялось техническое наблюдение Регистра.

2.3.6 Изготовитель может быть исключен из данного Перечня материалов при утрате силы СПИ.

2.3.7 Исключение изготовителя из Перечня материалов производится только по решению ГУР на основании соответствующего представления подразделения, осуществляющего наблюдение на этом изготовителе.

2.4 ПРИЕМКА МАТЕРИАЛОВ

2.4.1 Общие положения.

2.4.1.1 Материалы, подлежащие техническому наблюдению Регистра при их изготовлении в соответствии с 3.2, 3.5 — 3.15, 3.18 — 3.20 и разд. 4, 5, 7 и 8 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, поставляются изготовителями, имеющими СПИ (см. 1.3.1 и 2.1), вместе со Свидетельствами о соответствии Регистра (С или СЗ (формы 6.5.30 или 6.5.31 соответственно)).

2.4.1.1.1 Материал должен одновременно удовлетворять соответствующим требованиям правил РС и регламентирующей документации: согласованных к применению стандартов (национальных, международных), одобренной спецификации или иной технической документации, в соответствии с которыми предполагается осуществить поставку. При наличии различий между правилами и регламентирующей документацией оценка должна проводиться на основе наиболее жестких требований.

При указании в контракте (заказе) стандартов (национальных, международных), спецификаций или иных технических требований, отличных от ранее согласованных, техническое наблюдение за материалом может осуществляться после одобрения новых требований, на основе сопоставления с ранее согласованными. При отличиях, затрагивающих условия выдачи СПИ, требуется изменение области распространения действующего СПИ.

2.4.1.1.2 Регистр может осуществлять техническое наблюдение за изготовлением и допускать к применению материалы, указанные в 2.4.1.1, но поставляемые изготовителем, не имеющим действующего СПИ на данные материалы, при обеспечении следующих условий:

изготовитель направляет в Регистр заявку на получение/расширение области распространения СПИ и техническое наблюдение за изготовлением материала согласно объему поставки;

вместе с заявкой предоставляется указанная в контракте (заказе) документация на поставку материала для ее согласования. Эта документация (стандарт, спецификация, специальные требования, заказ и т.п.) должна рассматриваться с учетом изложенного в 2.4.1.1.1;

объем требований к продукции и изготовителю приравнивается к объему первоначального освидетельствования;

испытания проводятся на металле поставки и их результаты в полной мере удовлетворяют требованиям Правил Регистра и документации в соответствии с 2.4.1.1.1 при данных условиях поставки;

оформление С/СЗ и поставка осуществляются после или одновременно с выдачей СПИ.

2.4.1.2 Материалы, подлежащие техническому наблюдению Регистра при их изготовлении и регламентируемые главами и разделами Правил, не упомянутыми в 2.4.1.1, а также чугун, изготавливаемый в соответствии с 3.9 — 3.11 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов при единичном типе производства, могут поставляться изготовителями,

как имеющими, так и не имеющими СПИ. Во втором случае указанные материалы поставляются со Свидетельствами Регистра (С) (форма 6.5.30).

2.4.1.2.1 Должны выполняться требования, изложенные в 2.4.1.1.1.

2.4.1.2.2 Регистр может осуществлять техническое наблюдение за изготовлением и допускать к применению материалы, в соответствии с 2.4.1.2 при обеспечении следующих условий:

изготовитель направляет в Регистр заявку на техническое наблюдение за изготовлением материала согласно объему поставки. Вместе с заявкой должна быть представлена указанная в контракте (заказе) документация (стандарт, спецификация, специальные требования, заказ и т.п.) на поставку материала для ее одобрения/согласования. Эта документация должна рассматриваться с учетом изложенного в 2.4.1.1.1 и следующего:

объем наблюдения должен быть ограничен одним заказом на поставку;

объем требований к продукции и изготовителю приравнивается к объему первоначального освидетельствования, при положительных результатах, может служить основанием для получения или расширения СПИ.

2.4.1.3 Материалы, не упомянутые в 2.4.1.1 и 2.4.1.2, но применяемые на объектах технического наблюдения Регистра (изделиях, устройствах и т.п.) и подлежащие освидетельствованию по одобренной технической документации поставляются на такие объекты со Свидетельствами Регистра (С, форма 6.5.30).

2.4.1.3.1 Материал должен удовлетворять требованиям регламентирующей документации: стандартов (национальных, международных), ТУ, спецификаций или иной, указанной в одобренной технической документации (чертежи на изделие, спецификации и т.п.) на объект применения.

2.4.1.3.2 Материалы должны быть испытаны под техническим наблюдением Регистра по программе, одобренной РС в соответствии со стандартами (национальными, международными) и иными нормативными документами, применимыми к испытываемому виду продукции. Методики и объем испытаний, отбор проб и изготовление образцов должны удовлетворять требованиям разд. 2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов в случае применимости.

2.4.1.3.3 Регистр может осуществлять освидетельствование материалов при обеспечении следующих условий:

заявитель направляет в Регистр заявку на освидетельствование материала. Вместе с заявкой должна быть представлена указанная в 2.4.1.3.1 и 2.4.1.3.2 документация;

оформление Свидетельств Регистра осуществляются после получения удовлетворительных результатов испытаний.

2.4.1.4 В процессе осуществления технического наблюдения Регистр может предъявлять дополнительные требования с целью проверки свойств изготавливаемой продукции согласно применению. Основанием для предъявления дополнительных требований могут служить причины, приведенные в 2.1.4.2. Кроме того, изменение объема и/или видов испытаний может быть потребовано в случае получения результатов испытаний, соответствующих предельным требуемым (входящих в область погрешности испытаний).

2.4.1.5 По согласованию с ГУР и по представлению подразделения РС, осуществлявшего техническое наблюдение, поставка материалов может осуществляться с заверенными Регистром сертификатами изготовителя. Сертификат изготовителя в этом случае должен соответствовать требованиям стандарта EN 10204 3.2, объем информации, представленной в сертификатах должен быть согласован с РС заранее.

2.4.2 Документация.

К оформляемым документам Регистра, упомянутым выше, должны в обязательном порядке прикладываться сертификаты изготовителя. Результаты испытаний должны быть приведены в сертификатах и/или в приложенных протоколах. Номера прикладываемых протоколов и сертификатов изготовителя должны быть указаны в Свидетельстве Регистра.

Содержание сертификатов изготовителя должно удовлетворять требованиям, указанным в документации на поставку и согласованной с Регистром документации и должно позволять идентифицировать поставляемую продукцию. В С/СЗ приводятся как минимум: номер заказа;

реквизиты изготовителя и заказчика;

общие сведения о материале, такие как: размеры полуфабрикатов, вес, марка, категория материала, номера сертификатов предприятия/протоколов;

одобренная техническая документация, в соответствии с которой осуществляется приемка Регистра (в случае 2,4.1.3).

2.4.3 Маркировка.

Основные положения о маркировке материалов содержатся в 1.4.2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов. Особенности маркировки могут также быть изложены в соответствующих главах, содержащих требования к стали, чугуну, медным и легким сплавам части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов. Маркировка осуществляется в соответствии с действующими стандартами, применение которых согласовано с Регистром. При упаковке полуфабрикатов в связки изготовителем должна быть подтверждена система идентификации каждого полуфабриката в связке, при этом штампель или клеймо Регистра допускается наносить на бирки. При применении бирок из водостойкой пленки на твердую основу этих бирок наносится отпечаток штампе́ля или кле́йма Регистра.

2.5 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ СТАЛЬНЫХ ПОКОВОК И ОТЛИВОК ДЕТАЛЕЙ КОРПУСА И МЕХАНИЗМОВ

2.5.1 Общие указания.

2.5.1.1 Настоящая глава содержит руководящий материал по проведению технического наблюдения при осуществлении неразрушающего контроля поковок и отливок деталей корпуса и механизмов. Глава дополняет требования к поковкам и отливкам, изложенные в 3.7 и 3.8 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

Рекомендации по осуществлению неразрушающего контроля стальных поковок и отливок, изложенные в настоящей главе, распространяются на все типы судов и применяются при проектировании, строительстве, ремонте, переоборудовании и модернизации судов.

2.5.1.2 Вся нормативно-техническая, технологическая и методическая документация, содержащая описания технологии измерений и методы контроля, а также требования к качеству поковок и отливок, включая разрабатываемую на предприятии (изготовителе) рабочую документацию, должна быть признана и/или согласована с Регистром.

2.5.1.3 Система контроля, существующая у изготовителя, должна предусматривать процедуру идентификации и прослеживаемости всех этапов изготовления поковок и отливок, а также способы выполнения требований контроля. Система должна предусматри-вать пооперационную приемку работ и отчетность.

2.5.1.4 Критерии оценки качества поковок и отливок должны содержаться в признанной и/или согласованной с Регистром документации.

2.5.1.5 Радиографический или ультразвуковой контроль или их комбинация должны применяться для выявления внутренних (подповерхностных) дефектов; магнитопорошковый контроль, капиллярный контроль или другой одобренный Регистром равноценный вид контроля, как правило, должны применяться для выявления поверхностных дефектов.

2.5.1.6 Результаты контроля поковок и отливок должны быть документированы, содержать сведения, позволяющие определить местоположение обнаруженных дефектов, оценку качества и фамилию контролера, и быть соответствующим образом проиллюстрированы (эскиз участка контроля с координатами дефектов).

2.5.1.7 Аппаратура и материалы для контроля должны отвечать требованиям согласованной с Регистром технической документации на соответствующие виды контроля.

Неразрушающий контроль и оценка качества поковок и отливок осуществляются испытательными лабораториями (центрами), чья компетенция и статус отвечают требованиям национальных и международных стандартов. Компетентность производственной или субподрядной лаборатории должна подтверждаться Свидетельством о признании, выданным Регистром или

другим уполномоченным национальным органом. Соответствующий документ предоставляется представителю Регистра по его требованию.

2.5.1.8 Персонал, выполняющий внешний осмотр и измерение, должен иметь достаточные знания и опыт, а персонал, осуществляющий магнитопорошковый, капиллярный, а также радиографический и ультразвуковой контроль, должен иметь квалификацию, соответствующую признанным национальным или международным нормам. Квалификация должна удостоверяться соответствующими свидетельствами.

2.5.1.9 Орган по сертификации персонала, осуществляющего неразрушающий контроль и оценку качества поковок и отливок, должен отвечать требованиям национальных стандартов, унифицированных со стандартом EN 473 (для России — ГОСТ 30488-97).

2.5.1.10 Регистр осуществляет техническое наблюдение в процессе контроля на предмет выявления поверхностных трещин и выявления внутренних (подповерхностных) дефектов, если это требуется 3.7, 3.8 части XIII «Материалы», другими частями Правил классификации и постройки морских судов и/или согласованной с Регистром документацией.

2.5.2 Неразрушающий контроль стальных поковок.

2.5.2.1 Неразрушающий контроль стальных поковок должен осуществляться на завершающей стадии производства. Дополнительные требования изложены в 2.5.2.3 и 2.5.2.4.

В случае проведения промежуточных осмотров изготовитель, по требованию представителя Регистра, предоставляет соответствующие результаты осмотра.

2.5.2.2 Требования главы также распространяются на не упомянутые здесь стальные поковки (например, детали муфт, шестерен, котлов и сосудов под давлением) с учетом их материалов, видов, форм, а также напряженных состояний, которым они подвергаются.

2.5.2.3 Контроль на предмет выявления поверхностных трещин.

2.5.2.3.1 Контроль на предмет выявления поверхностных трещин стальных поковок должен осуществляться в соответствии с национальными или международными стандартами (см. 2.5.1) путем внешнего осмотра и измерения, магнитопорошкового или капиллярного контроля. Для магнитопорошкового контроля стальных поковок, как правило, требуется напряженность магнитного поля, составляющая 2000 — 6500 А/м.

2.5.2.3.2 В процессе технического наблюдения при осуществлении контроля на предмет выявления поверхностных трещин необходимо руководствоваться следующим.

Контроль на предмет выявления поверхностных трещин, как правило, осуществляется на следующих стальных поковках:

гребных, промежуточных и упорных валах и баллерах руля с минимальным диаметром не менее 100 мм;

шатунах, штоках поршня и крейцкопфх с минимальным диаметром не менее 75 мм или с равноценным поперечным сечением;

болтах с минимальным диаметром не менее 50 мм, которые подвергаются воздействию динамических напряжений (таких, например, как болты, крышки цилиндров, анкерные связи, болты шатунных шеек, болты рамовых подшипников, крепежные болты лопастей гребного винта).

2.5.2.3.3 Зоны контроля на предмет выявления поверхностных трещин.

Стальные поковки должны подвергаться 100 % внешнему осмотру и измерению. Магнитопорошковый или там, где это допускается, капиллярный контроль должны осуществляться в зонах I и II, как показано на рис. 2.5.2.3.3-1 — 2.5.2.3.3-4.

2.5.2.3.4 Состояние поверхности.

Поверхности поковок, которые подвергаются контролю на предмет выявления поверхностных трещин, не должны иметь окалину, грязь, жир или краску.

2.5.2.3.5 Контроль на предмет выявления поверхностных трещин.

В соответствии с указаниями рис. 2.5.2.3.3-1 — 2.5.2.3.3-4, как правило, осуществляется магнито-порошковый контроль.

Осуществление капиллярного контроля предписывается:

для аустенитной нержавеющей стали;




Рис. 2.5.2.3.3-1

Зоны контроля на предмет выявления поверхностных трещин коленчатого вала (магнитопорошковый/капиллярный контроль):

- a* — целнокованный коленчатый вал;
b — полусоставной коленчатый вал

Примечания: 1. В случаях, когда шатунная или рамовая шейки имеют выходы масляных каналов, круговая поверхность этих каналов должна рассматриваться как зона I (см. нижнюю правую часть рисунка).

2. На выпчерасположенных рисунках $\theta = 60^\circ$; $a = 1,5r$; $b = 0,05d$, где r — радиус галтели; d — диаметр шатунной шейки; d_b — диаметр масляного канала.




Рис. 2.5.2.3.3-2

Зоны контроля на предмет выявления поверхностных трещин валов (магнитопорошковый/капиллярный контроль):

- a* — гребной вал; *b* — промежуточный вал; *в* — упорный вал

Примечания: 1. Для гребных, промежуточных и упорных валов все участки поверхности с концентраторами напряжений, такими, например, как радиальные отверстия, шпильки и шпоночные канавки, должны рассматриваться как зона I.

2. L — длина конической части.

для расшифровки индикаторных следов, выявленных путем внешнего осмотра и измерения или магнито-порошкового контроля;

по указанию представителя РС (как правило, в спорных случаях).

2.5.2.3.6 Если не оговорено иное, магнито-порошковому контролю подвергается поковка с поверхностью после окончательной механической обработки и окончательной термической обработки. В процессе механической обработки — на глубину не более 0,3 мм для контроля с применением переменного тока, и не более 0,8 мм с применением постоянного тока.

2.5.2.3.7 Если не оговорено иное, контроль на предмет выявления поверхностных трещин осуществляется в присутствии представителя Регистра. Если применимо, контроль на предмет выявления поверхностных трещин должен осуществляться до горячей посадки.

2.5.2.3.8 При осуществлении магнитопорошкового контроля необходимо обращать внимание на контакт между поковкой и ярмом магнита, с тем, чтобы исключить местный перегрев или выжигание ее поверхности. Выжигание поверхностей с окончательной обработкой не допускается.




Рис. 2.5.2.3.3-3

Зоны контроля на предмет выявления поверхностных трещин деталей механизмов (магнитопорошковый/капиллярный контроль):

a — шатун; *б* — шток поршня; *в* — крейцкопф; *г* — болт

Примечания: 1. Участок зубцов и отверстия должны рассматриваться как зона I.

2. *L* — длина участка резьбы.

Рис. 2.5.2.3.3-4

Зоны контроля на предмет выявления поверхностных трещин баллеров (магнитопорошковый/капиллярный контроль):

a — типа А; *б* — типа В; *в* — типа С

Примечания: 1. Места сварки должны рассматриваться как зона I. 2. *L* — длина конической части.

2.5.2.3.9 При обнаружении дефектов решение о приемке или отбраковке рекомендуется принимать с учетом изложенного в 2.5.2.3.10 и 2.5.2.3.11 и согласованных/признанных Регистром стандартов.

2.5.2.3.10 Критерии приемки дефектов:

1 при внешнем осмотре и измерении:

на поверхности поковок не должно быть трещин, свищей, сколов, волосовин и других дефектов, препятствующих их использованию по назначению.

В случае необходимости, даже если не оговорено в заказе или сопроводительной документации, Регистр может потребовать осуществления дополнительного магнитопорошкового или капиллярного контроля.

Отверстия гребных валов должны быть подвергнуты внешнему осмотру и измерению с обоих концов вала. Механическая обработка должна быть выполнена должным образом с плавными переходами;

2 при магнитопорошковом и капиллярном контроле:

индикаторные следы или дефекты, обнаруженные путем контроля на предмет выявления поверхностных трещин, определяются следующим образом:

линейные индикаторные следы (следы, продольные размеры которых, по крайней мере, в три раза превосходят поперечные);

круглые индикаторные следы (следы круглой или овальной формы, линейные размеры которых менее чем в три раза превышают поперечные);

рядные индикаторные следы (три или более следа в одной линии, отделенные друг от друга расстоянием в 2 мм и менее);

открытый поверхностный дефект (дефект, визуально наблюдаемый после удаления магнитного порошка или обнаруживаемый методом капиллярного контроля);

скрытый поверхностный дефект (дефект, визуально не наблюдаемый после удаления магнитного порошка или не обнаруживаемый методом капиллярного контроля);

оцениваемый поверхностный дефект (любой дефект (несплошность) размером более 1,5 мм); трещины.

Всю контролируемую поверхность следует условно разделить на единичные контролируемые участки площадью, примерно равной 225 см². Деление должно быть осуществлено неблагоприятным по отношению к индикаторным следам образом, т.е. форму и размеры каждого участка следует выбирать так, чтобы вместить максимальное число дефектов (несплошностей) без распределения по соседним единичным участками.

Для поковок коленчатых валов допустимые число и размер дефектов на каждом из участков поковок приведены в табл. 2.5.2.3.10-1, а для поковок деталей иного назначения — в табл. 2.5.2.3.10-2.

Таблица 2.5.2.3.10-1

Поковки коленчатого вала. Допустимые число и размеры индикаторных следов на участке площадью 225 см²

Зона контроля	Общее допустимое число индикаторных следов	Тип индикаторного следа	Допустимое число индикаторных следов каждого типа	Максимальный размер, мм
I Галтели	0	Линейный	0	—
		Круглый	0	—
		Рядный	0	—
II Шатунная шейка вала	3	Линейный	0	—
		Круглый	3	3
		Рядный	0	—
II Рамовая шейка вала	3	Линейный	0	—
		Круглый	3	5
		Рядный	0	—
Примечание. Площадь несплошностей не должна превышать 5 % от общей площади поковки.				

Таблица 2.5.2.3.10-2

Поковки, за исключением поковок коленчатого вала. Допустимое число и размеры индикаторных следов на участке площадью 225 см²

Зона контроля	Общее допустимое число индикаторных следов	Тип индикаторного следа ¹	Допустимое число индикаторных следов каждого типа	Максимальный размер, мм
I	3	Линейный	0	—
		Круглый	3	3
		Рядный	0	—
II	10	Линейный	3 ²	3
		Круглый	7	5
		Рядный	3 ²	3
¹ Линейные и рядные индикаторные следы, как правило, если не согласовано иное, не допускаются на болтах, испытывающих переменные нагрузки (например, на болтах коленчатых валов, шатунов, крейцкопфов, крышек цилиндров). ² Площадь несплошностей не должна превышать 5 % от общей площади поковки.				

2.5.2.3.11 Приемка детали осуществляется в соответствии с сопроводительной и заказной документацией, согласованной с Регистром, исходя из знаний условий эксплуатации и характеристик материала. Если не оговорено иное, при приемке необходимо обращать внимание на следующее:

1.1 внешний осмотр и измерение:

трещины не допускаются;

другие неровности поверхности могут допускаться по усмотрению представителя РС при условии осуществления более тщательного магнитопорошкового или капиллярного контроля;

.2 магнитопорошковый/капиллярный контроль:

отдельные индикаторные следы с максимальным размером менее 1,5 мм могут допускаться (за исключением находящихся в радиусе галтели коленчатых валов);

трещины и другие линейные индикаторные следы не допускаются;

круглые индикаторные следы допускаются, если их максимальный размер не превышает 2 мм для детали толщиной менее 50 мм, а для детали толщиной более или равной 50 мм — не превышает 3 мм; локально, на участке 50 x 50 мм не должно быть больше пяти индикаторных следов.

2.5.2.3.12 Исправление дефектов.

2.5.2.3.12.1 Результаты контроля качества поверхности должны регистрироваться с указанием следующих сведений:

.1 даты осуществления контроля;

.2 фамилии и квалификации персонала, осуществляющего неразрушающий контроль;

.3 метода контроля:

для капиллярного метода — сочетания веществ, используемых для контроля;

для магнитопорошкового метода — напряженности магнитного поля;

.4 типа поковки;

.5 идентификационного номера поковки;

.6 категории (марки) стали;

.7 состояния поставки (вида термообработки);

.8 стадии изготовления, на которой осуществлялся контроль;

.9 места (зоны) контроля;

.10 состояния (шероховатости) поверхности;

.11 стандартов, используемых для осуществления контроля;

.12 условий осуществления контроля;

.13 результатов контроля и уведомления о приемке: «годен/не годен»;

.14 мест применения сварки, отмеченных надлежащим образом на чертежах.

2.5.2.3.12.2 Исправление дефектов производится в соответствии с согласованной с Регистром документацией с учетом следующего:

дефекты исправляются зачисткой или строжкой с зачисткой. Заглубления должны иметь плавные переходы с радиусом, примерно равным утроенному значению замеренной глубины зачистки;

ограничение по глубине при зачистке шероховатостей составляет 0,08 — 0,25 мм от номинального размера поковки. Такие зачистки не считаются дефектами;

одиночный скрытый поверхностный дефект не подлежит зачистке;

качество исправления дефекта должно быть подтверждено магнитопорошковым или капиллярным контролем;

исправление дефектов сваркой для коленчатых валов не допускается.

2.5.2.3.12.3 Исправление дефектов по зонам:

для коленчатых валов:

зона I: исправление дефектов не допускается;

зона II: дефекты коленчатого вала исправляются зачисткой на глубину не более 1,5 мм; дефекты рамовой шейки коленчатого вала — на глубину не более 3 мм. Общая площадь зачистки не должна превышать 1 % соответствующего участка зоны.

для иных поковок:

зона I: дефекты исправляются зачисткой на глубину не более 1,5 мм. Зачистка выполняется перед окончательной обработкой детали;

зона II: дефекты исправляются зачисткой на глубину не более 2 % диаметра поковки или не более 4,0 мм, в зависимости от того, что меньше;

для поковок, не вошедших в зоны I и II:

дефекты, обнаруженные путем внешнего осмотра и измерения, исправляются на глубину не более 5 % диаметра поковки или не более 10,0 мм, в зависимости от того, что меньше;

общая площадь зачистки должна быть не более 2 % площади поковки.

Для поковок, у которых обнаружены поверхностные дефекты, предприятие (изготовитель) должно составить подробные ведомости проверки и представить их инспектору. В дополнение к указанному в 2.5.2.3.12.1, в этих ведомостях должны быть указаны место, размер, способ исправления и характер дефектов на проверяемой поверхности.

2.5.2.4 Ультразвуковой контроль.

2.5.2.4.1 Общие положения.

2.5.2.4.1.1 Ультразвуковой контроль стальных поковок согласно настоящим требованиям должен осуществляться контактным способом с использованием прямого и/или наклонного искателя.

2.5.2.4.1.2 Методика, аппаратура и условия осуществления ультразвукового контроля должны соответствовать признанным национальным или международным стандартам (см. 2.5.1). Как правило, должен применяться метод DGS (чувствительность к усилению по расстоянию) с использованием прямого и/или наклонного искателя при напряжении 2 — 4 МГц, и контроль должен осуществляться с использованием двухкристаллического 0° искателя для сканирования вблизи поверхности (25 мм) и 0° искателя для стального объекта. Радиусы галтели должны обследоваться с помощью 70° или 45° искателей.

2.5.2.4.1.3 Персонал, осуществляющий ультразвуковой контроль, должен иметь квалификацию в соответствии с признанными национальными или международными стандартами. Квалификация удостоверяется свидетельствами (см. 2.5.1).

2.5.2.4.2 Объекты контроля.

2.5.2.4.2.1 Настоящие требования распространяются на осуществление ультразвукового контроля стальных поковок:

- .1 коленчатых валов с минимальным диаметром шатунных шеек не менее 150 мм;
- .2 гребных, промежуточных, упорных валов и баллеров руля с минимальным диаметром не менее 200 мм;
- .3 шатунов, поршневых штоков и крейцкопфов с минимальным диаметром не менее 200 мм или других поковок с равноценным поперечным сечением.

2.5.2.4.3 Зоны ультразвукового контроля.

2.5.2.4.3.1 Участки поковок, подвергаемые ультразвуковому контролю, разделяются на зоны I, II и III в соответствии с рис. 2.5.2.3.3-1 — 2.5.2.3.3-4 и 2.5.2.4.3.1 в зависимости от вида изделия.

2.5.2.4.3.2 В зависимости от результатов контроля на предмет выявления поверхностных трещин ультразвуковой контроль, по усмотрению представителя Регистра, может быть осуществлен для участков, не показанных на рис. 2.5.2.3.3-1 — 2.5.2.3.3-4 и 2.5.2.4.3.1.

2.5.2.4.4 Состояние поверхности.

Поверхности стальных поковок, подлежащих ультразвуковому контролю, должны обеспечивать надлежащее соединение искателя и поковки, а также отсутствие чрезмерного износа искателя в процессе эксплуатации. Поверхности должны быть очищены от окалины, жира или краски.

2.5.2.4.5 Осуществление ультразвукового контроля.

Ультразвуковой контроль осуществляется после механической обработки поковок до состояния, соответствующего данному методу контроля, и после окончательной термической обработки.

2.5.2.4.6 Критерии приемки.

Критерии приемки ультразвукового контроля приведены в табл. 2.5.2.4.6-1 и 2.5.2.4.6-2.

2.5.2.4.7 Регистрация.

Результаты ультразвукового контроля должны быть зарегистрированы. В представляемой на рассмотрение документации должны содержаться сведения, указанные в 2.5.2.3.13.1.

Для поковок с объемными дефектами предприятие (изготовитель) должно составить подробные ведомости контроля и предоставить их представителю РС. В этих ведомостях контроля должны быть указаны место, размер (площадь), местоположение и характер дефектов.




Рис. 2.5.2.4.3.1
Зоны ультразвукового контроля баллера руля

Таблица 2.5.2.4.6-1

Критерии приемки для коленчатых валов

Зона	Допустимый диаметр эталонного плоского отражателя согласно DGS ¹	Допустимая условная длина дефекта	Допустимое расстояние между двумя дефектами ²
I	$d \leq 0,5 \text{ мм}$	дефекты не допускаются	
II	$d \leq 2,0 \text{ мм}$	$d \leq 10 \text{ мм}$	$d \geq 20 \text{ мм}$
III	$d \leq 4,0 \text{ мм}$	$d \leq 15 \text{ мм}$	$d \geq 20 \text{ мм}$

¹DGS — чувствительность к усилению по расстоянию.
²В случае скопления двух или более изолированных дефектов, подлежащих регистрации, минимальное расстояние между двумя соседними дефектами должно быть, по крайней мере, равно длине большего дефекта.
Это относится также как к расстоянию в осевом направлении, так и к расстоянию по глубине.
Изолированные дефекты с меньшими расстояниями должны определяться как одиночный дефект.

2.5.3 Неразрушающий контроль стальных отливок.

2.5.3.1 Настоящие требования распространяются на стальные отливки деталей корпуса и механизмов, таких, например, как:

элементы корпуса:

форштевень, баллер руля, яблоко старнпоста, рулевые штыри и петли, руль;

элементы механизмов:

крышки цилиндров, звездочки, корпуса рамовых подшипников, корпус пускового клапана, вкладыши подшипников шатуна и крейцкопфа, днище поршня.

Для отливок иного, чем указано выше, назначения настоящие требования могут быть использованы с учетом марки материала и условий эксплуатации отливки.

Таблица 2.5.2.4.6-2

Критерии приемки для кованных деталей механизмов

Тип поковки	Зона ¹	Допустимый диаметр эталонного плоского отражателя согласно DGS ²	Допустимая условная длина дефекта	Допустимое расстояние между двумя дефектами ³
Гребной вал Промежуточный вал	II	наружный: $d \leq 2$ мм внутренний: $d \leq 4$ мм	$d \leq 10$ мм $d \leq 15$ мм	$d \geq 20$ мм $d \geq 20$ мм
Упорный вал Баллер руля	III	наружный: $d \leq 3$ мм внутренний: $d \leq 6$ мм	$d \leq 10$ мм $d \leq 15$ мм	$d \geq 20$ мм $d \geq 20$ мм
Шатун Поршневой шток	II	$d \leq 2$ мм	$d \leq 10$ мм	$d \geq 20$ мм
Крейцкопф	III	$d \leq 4$ мм	$d \leq 10$ мм	$d \geq 20$ мм
¹ Определение зон — см. 2.5.2.4.3. ² DGS — чувствительность к усилению по расстоянию. ³ В случае скопления двух или более изолированных дефектов, подлежащих регистрации, минимальное расстояние между двумя соседними дефектами должно быть, по крайней мере, равно длине большего дефекта. Это относится также как к расстоянию в осевом направлении, так и к расстоянию по глубине. Изолированные дефекты с меньшими расстояниями должны определяться как одиночный дефект.				

Отливки должны подвергаться неразрушающему контролю на завершающей стадии производства после необходимой термической обработки. Дополнительные требования изложены в 2.5.1.

В случаях, когда в процессе производства проводились промежуточные осмотры, предприятие (изготовитель), по требованию представителя РС, должно предоставить соответствующие результаты осмотров.

Неразрушающий контроль осуществляется на основе соответствующего плана, согласованного с Регистром. В плане указываются объем контроля, процедуры осуществления контроля, требуемый уровень контроля и, если необходимо, уровни контроля отдельных участков отливки.

Методы контроля, оборудование и используемые дополнительные средства должны соответствовать национальным/международным стандартам.

Техническое наблюдение при осуществлении магнитопорошкового, капиллярного, ультразвукового или радиографического контроля проводится Регистром, если это требуется 3.8 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и/или другими частями настоящих Правил или согласованной с Регистром документацией.

2.5.3.2 Требования к поверхности отливки, подлежащей неразрушающему контролю.

2.5.3.2.1 Контроль на предмет выявления поверхностных трещин стальных отливок выполняется в соответствии с национальными или международными стандартами (см. 2.5.1) путем внешнего осмотра и измерения, магнитопорошкового или капиллярного контроля. Для магнитопорошкового контроля стальных отливок, как правило, требуется напряженность магнитного поля, равная 2000 — 6500 А/м.

2.5.3.2.2 Поверхность подлежащих контролю отливок должна быть очищена от окалины, грязи, жира, краски, дроби и грунта и должна удовлетворять нормам состояния поверхности для соответствующих методов контроля. Поверхность стальной отливки, подлежащей ультразвуковому контролю, должна быть подвергнута механической или дробеструйной обработке для достижения требуемого качества. Необходимо контролировать отливку на отсутствие перегрева в месте отбора проб.

2.5.3.2.3 Если не оговорено иное, магнитопорошковый контроль должен осуществляться на отливке после окончательной механической и термической обработки поверхности. В процессе механической обработки — на глубину не более 0,3 мм для контроля с применением переменного тока, и не более 0,8 мм с применением постоянного тока.

2.5.3.3 Контроль на предмет выявления поверхностных трещин.

2.5.3.3.1 Стальные отливки должны подвергаться 100 % внешнему осмотру и измерению.

Шероховатость необработанных отливок не должна превышать 200 мкм (R_a) и должна соответствовать применяемой технологии.

Толщина удаляемых остатков литников, прибылей или заусениц должна быть в пределах допуска на размеры отливки. Указания по применению контроля на предмет выявления поверхностных трещин и для поковок распространяются и для отливок.

2.5.3.3.2 Магнитопорошковый контроль или, где это предписывается, капиллярный контроль должен осуществляться, как показано на рис. 2.5.3.3.2-1 — 2.5.3.3.2-6.




Рис. 2.5.3.3.2-1

Форштень. Объем контроля

Примечания: 1. Все поверхности: внешний осмотр и измерение.

2. Поверхности, указанные (OOO): магнитопорошковый и ультразвуковой контроль.




Рис. 2.5.3.3.2-2

Баллер руля. Объем контроля

Примечание. Все поверхности: внешний осмотр и измерение, магнитопорошковый и ультразвуковой контроль.




Рис. 2.5.3.3.2-3

Яблоко старпоста. Объем контроля

Примечания: 1. Все поверхности: внешний осмотр и измерение.

2. Поверхности, указанные (OOO): магнитопорошковый и ультразвуковой контроль.

3. Поверхности, указанные (^^^): ультразвуковой контроль.

Как правило, капиллярный контроль применяется:
для аустенитной нержавеющей стали;
для расшифровки индикаторных следов, выявленных путем внешнего осмотра и измерения или магнитопорошкового контроля;
по указанию представителя РС (как правило, в спорных случаях).

При обнаружении дефектов решение о приемке или отбраковке следует принимать с учетом изложенного в 2.5.3.3.3 и согласованных/признанных Регистром стандартов.

2.5.3.3.3 Критерии приемки дефектов:

.1 при внешнем осмотре и измерении:

на поверхности отливок не должно быть трещин, свищей, сколов, волосовин и других дефектов, препятствующих их использованию по назначению.




Рис. 2.5.3.3.2-4

Рулевые штыри и петли. Объем контроля

Примечания: 1. Все поверхности: внешний осмотр и измерение.

2. Поверхности, указанные (ООО): магнитопорошковый и ультразвуковой контроль.

3. Поверхности, указанные (^^^): ультразвуковой контроль




Рис. 2.5.3.3.2-5

Руль (верхняя часть). Объем контроля

Примечания: 1. Все поверхности: внешний осмотр и измерение.

2. Поверхности, указанные (ООО): магнитопорошковый и ультразвуковой контроль.




Рис. 2.5.3.3.2-6

Руль (нижняя часть). Объем контроля

Примечания: 1. Все поверхности: внешний осмотр и измерение.

2. Поверхности, указанные (ООО): магнитопорошковый и ультразвуковой контроль.

3. Поверхности, указанные (^^^): ультразвуковой контроль.

В случае необходимости, даже если не оговорено в заказе или сопроводительной документации, Регистр может потребовать осуществления дополнительного магнитопорошкового или капиллярного контроля;

2 при магнитопорошковом и капиллярном контроле:

индикаторные следы или дефекты, обнаруженные путем контроля на предмет выявления поверхностных трещин, определяются в соответствии с 2.5.2.3.11.2.

Всю контролируемую поверхность следует условно разделить на единичные контролируемые участки длиной 150 мм для уровня контроля М1/Р1 и площадью примерно 22500 мм² для уровня контроля М2/Р2. Деление должно быть осуществлено неблагоприятным по отношению к индикаторным следам образом, т. е. форма и размеры каждого участка следует выбирать так, чтобы вместить максимальное число дефектов (несплошностей) без распределения по соседним участкам.

Уровень контроля М1/Р1 применяется при подготовке к сварке или заварке дефектов; уровень контроля М2/Р2 применяется для всех других поверхностей.

Необходимый уровень контроля указывается изготовителем на чертеже отливки.

Допустимые число и размер дефектов на каждом из участков приводятся в табл. 2.5.3.3.3.2. Трещины и надрывы не допускаются.

Таблица 2.5.3.3.2

Уровень контроля	Максимальное число индикаторных следов	Тип индикаторного следа	Максимальное число индикаторных следов каждого типа	Максимальный размер индикаторного следа ¹ , мм
M1/P1	4 на 150 мм длины	Круглый	4 ²	5
		Линейный	4 ²	3
		Рядный	4 ²	3
M2/P2	20 на площади 22500 мм ²	Круглый	10	7
		Линейный	6	5
		Рядный	6	5
¹ При ремонте сваркой максимальный размер индикаторного следа — 2 мм. ² Минимальное расстояние между выявленными индикаторными следами — 30 мм.				

2.5.3.3.4 Зоны контроля на предмет выявления поверхностных трещин.

Зоны контроля на предмет выявления поверхностных трещин показаны на рис. 2.5.3.3.2-1 — 2.5.3.3.2-6, кроме того, дополнительно контроль на предмет выявления поверхностных трещин стальных отливок корпуса и отливок механизмов осуществляется:

- в доступных узкостях, утолщениях, изменениях сечений;
- в местах подготовки под сварку — на полосе шириной 30 мм;
- в тех местах, где избыточный металл был удален газопламенной резкой, огневой зачисткой или дуговой поверхностной строжкой;
- в местах выполнения ремонтной сварки;
- по требованию представителя РС.

2.5.3.4 Ультразвуковой контроль.

2.5.3.4.1 Ультразвуковой контроль стальных поковок согласно настоящим требованиям должен осуществляться контактным способом с использованием прямого и/или наклонного искателя. Состояние поверхности отливок должно быть пригодным для осуществления ультразвукового контроля.

2.5.3.4.2 Методика, аппаратура и условия осуществления ультразвукового контроля должны соответствовать признанным национальным или международным стандартам (см. 2.5.1). Дополнительные рекомендации к используемой аппаратуре изложены в 2.5.1.7.

2.5.3.4.3 Персонал, осуществляющий ультразвуковой контроль, должен иметь квалификацию в соответствии с признанными национальными или международными стандартами. Квалификация удостоверяется свидетельствами (см. 2.5.1).

2.5.3.4.4 Зоны ультразвукового контроля.

Зоны ультразвукового контроля показаны на рис. 2.5.3.3.2-1 — 2.5.3.3.2-6, кроме того, дополнительно ультразвуковой контроль стальных отливок корпуса и отливок механизмов осуществляется:

- в доступных узкостях, утолщениях, изменениях сечений;
- в местах подготовки под сварку — на расстоянии 50 мм от кромки;
- в тех местах, где впоследствии предполагается механическая обработка (например, сверление);
- в местах выполнения ремонтной сварки;
- по требованию представителя РС.

2.5.3.4.5 Критерии приемки дефектов.

Критерии приемки отливок указаны в табл. 2.5.3.4.5.

Таблица 2.5.3.4.5

Критерии приемки ультразвукового контроля для стальных отливок

Уровень контроля	Допустимый диаметр эталонного плоского отражателя согласно DGS ¹	Максимальное число зарегистрированных индикаторных следов ²	Допустимая длина индикаторного следа (условная протяженность) ³ , мм
UT1	> 6	0	0
UT2	12 — 15	5	50
	>15	0	0
¹ DGS – чувствительность к усилению по расстоянию. ² Замеряемая площадь — 300 × 300 мм. ³ Замеряется сканируемая поверхность.			

Уровень контроля UT1 включает в себя:

- контроль в местах подготовки под сварку на расстоянии 50 мм;
- контроль на глубину 50 мм от окончательно обработанной поверхности, включая отверстия;
- контроль углублений, утолщений и галтелей размером не менее 50 мм и поверхности вокруг них радиусом 50 мм;
- контроль по указанным на рис. 2.5.3.3.2-1 — 2.5.3.3.2-6 зонам на глубину 1/3 толщины отливок, при эксплуатации которых возникают циклические изгибающие напряжения (валы и баллеры);
- контроль дефектных областей, таких как надрывы, трещины и т. п., выявленных на отливках другими методами контроля.

Уровень контроля UT2 включает в себя:

- контроль других зон, не указанных на рис. 2.5.3.3.2-1 — 2.5.3.3.2-6, или контроль в соответствии с согласованным ранее планом;
- контроль области, обозначенной для уровня UT1, в которой была удалена литниковая система;
- контроль по указанным на рис. 2.5.3.3.2-1 — 2.5.3.3.2-6 зонам центральной части на глубину 1/3 толщины отливок, при эксплуатации которых возникают циклические изгибающие напряжения (валы и баллеры);

2.5.3.5 Исправление дефектов.

2.5.3.5.1 Результаты контроля на предмет выявления поверхностных трещин должны регистрироваться с указанием следующих сведений:

- .1 даты осуществления контроля;
- .2 фамилии и квалификации персонала, осуществляющего неразрушающий контроль;
- .3 метода контроля;
- .4 типа отливки;
- .5 идентификационного номера изделия;
- .6 категории (марки) стали;
- .7 состояния поставки (вида термической обработки);
- .8 стадии изготовления, на которой осуществлялся контроль;
- .9 места (зоны) контроля;
- .10 места регистрации индикаторных следов;
- .11 состояния (шероховатости) поверхности;
- .12 стандартов, используемых для осуществления контроля;
- .13 условий осуществления контроля;
- .14 результатов контроля и уведомления о приемке: «годен/не годен»;
- .15 мест сварки, отмеченных надлежащим образом на чертежах.

2.5.3.5.2 Исправление дефектов производится в соответствии с согласованной с Регистром документацией, в которой отмечаются процедуры выполнения всех возможных видов ремонта отливок.

2.5.3.5.3 Дефекты могут исправляться зачисткой или строжкой с последующей зачисткой или сваркой. Заглубления должны иметь плавные переходы с радиусом, примерно равным утроенному значению замеренной глубины зачистки.

Без сварочных операций обычно производится ремонт на механически обработанной поверхности отливки при выявленных дефектах глубиной, не превышающей 15 мм или 10 % толщины стенки отливки, в зависимости от того, что меньше. Наибольший размер ремонтного участка не должен превышать 100 мм.

2.5.3.5.4 Ремонт сваркой подразделяется на крупный ремонт, мелкий ремонт и косметический ремонт.

2.5.3.5.4.1 Крупный ремонт выполняется в следующих случаях:

когда глубина дефекта превышает 25 % толщины стенки отливки или 25 мм, в зависимости, от того, что меньше;

когда общая площадь ремонта сваркой превышает 2 % площади отливки, при этом, если расстояние между соседними сварными швами меньше, чем их средний размер, они рассматриваются как единый сварной шов;

Крупный ремонт выполняется перед окончательной термической обработкой, и его выполнение требует одобрения Регистра. Выполнение ремонта должно быть отмечено в соответствующем чертеже, который является частью документации на отливку при ее изготовлении.

2.5.3.5.4.2 Мелкий ремонт выполняется в случаях, когда общая площадь ремонта сваркой (длина $\times$ ширина) превышает 500 мм².

Мелкий ремонт также выполняется перед окончательной термической обработкой.

Выполнение мелкого ремонта обычно не требует одобрения Регистра, но должно быть отмечено в соответствующем чертеже, который является частью документации на отливку при ее изготовлении.

2.5.3.5.4.3 Косметический ремонт выполняется во всех иных случаях ремонта сваркой.

Косметический ремонт не требует одобрения Регистра, может выполняться после окончательной термической обработки, но обычно требует местного снятия остаточных напряжений.

2.5.3.5.5 В соответствии с 3.8 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов для отливок из углеродистой и углеродисто-марганцевой стали температура и режимы предварительного подогрева и термической обработки для снятия окончательных напряжений зависят от химического состава отливки, ее назначения, конфигурации и мест ремонта. Термическая обработка для снятия напряжений должна проводиться при температуре не ниже 550 °C, после чего отливки должны охлаждаться с печью до температуры 300 °C или ниже.

2.6 ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ГРУЗОВЫХ ТАНКОВ НЕФТЕНАЛИВНЫХ СУДОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ СЫРУЮ НЕФТЬ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ II-1/3-11 СОЛАС-74 (РЕЗОЛЮЦИЯ ИМО MSC.289(87))

2.6.1 Настоящая глава дополняет положения Стандарта качества альтернативных средств защиты от коррозии грузовых танков нефтеналивных судов, перевозящих сырую нефть в соответствии с Правилем II-1/3-11, принятого резолюцией ИМО MSC.289(87) (в дальнейшем — PSPC-COT Alt).

Требования настоящей главы следует учитывать совместно с требованиями PSPC-COT Alt.

2.6.2 Интерпретации к 2.1 «Общие принципы» PSPC-COT Alt.

2.6.2.1 Согласно настоящей главе коррозионно-стойкими сталями нормальной и повышенной прочности считаются стали, коррозионная стойкость которых в условиях, характерных для верхней и нижней частей внутреннего грузового нефтяного танка, была испытана и одобрена как отвечающая требованиям резолюции ИМО MSC.289(87), наряду с другими требованиями к судостроительным материалам, конструктивной прочности и технологии постройки. Настоящая глава не содержит рекомендаций по применению коррозионно-стойких сталей для изготовления изделий в других частях судна.

2.6.2.2 По химическому составу и механическим свойствам коррозионно-стойкие стали аналогичны обычным судовым конструкционным сталям.

2.6.2.3 Свариваемость коррозионно-стойких сталей аналогична свариваемости обыкновенных судовых конструкционных сталей, поэтому в отношении них применяются стандартные требования к сварке, действующие на верфи, в части квалификации сварочных материалов (путем их одобрения) и способов сварки.

2.6.3 Интерпретации к 2.2 «Технический лист данных» PSPC-COT Alt.

2.6.3.1 Верфь должна подготовить и предъявить Регистру для проверки Технический формуляр. Если в различных районах судна применяются разные методы защиты от коррозии, в Техническом формуляре необходимо отдельно указать каждый такой район и применяемый в нем метод защиты от коррозии. После проверки одну копию Технического формуляра необходимо хранить на борту судна. Технический формуляр должен включать следующее:

- .1 копию свидетельства Регистра;
- .2 технические данные, в том числе:
 - .2.1 марки сварочных материалов и способы сварки;
 - .2.2 методы ремонта (указываются только при наличии соответствующих рекомендаций от производителя коррозионно-стойкой стали);

.3 данные о применении:

.3.1 районы применения (местоположения) изделий из коррозионно-стойкой стали;

.3.2 марка и толщина коррозионно-стойкой стали.

Допускается заменять пункты 2.6.3.1.3.1 и 2.6.3.1.3.2 данными, взятыми из одобренных чертежей корпуса. При этом в одобренных чертежах должны быть указаны марки всех коррозионно-стойких сталей и местоположения соответствующих изделий, а сами чертежи должны быть включены в Технический формуляр;

.4 не требуется включать в Технический формуляр сертификаты испытаний и указывать фактические толщины листов для каждой марки коррозионно-стойкой стали, а также указывать отдельные режимы сварки.

2.6.3.2 После ввода судна в эксплуатацию судовладелец или оператор обязаны вносить данные по проводимым ремонтам в Технический формуляр для изучения таких данных Регистром. Среди таких данных необходимо указывать отдельно каждое конкретное местоположение и применяемый метод защиты от коррозии. Кроме того, данные должны содержать следующее:

.1 при проведении ремонта во время эксплуатации грузового нефтяного танка, в конструкции которого использовались коррозионно-стойкие стали, в Технический формуляр необходимо внести следующие данные:

.1.1 места проведения ремонтных работ;

.1.2 метод ремонта (замена материала на коррозионно-стойкую сталь или нанесение покрытия);

.1.3 при использовании коррозионно-стойкой стали — марку коррозионно-стойкой стали, толщину листа и сварочные материалы (марку и метод сварки);

.1.4 записи, предусмотренные Стандартом качества защитных покрытий грузовых танков нефтеналивных судов, перевозящих сырую нефть (резолюция ИМО MSC.288(87)) (при нанесении покрытий);

.2 учет данных, предусмотренных 2.6.3.2.1, требуется при проведении следующих работ:

.2.1 замене материала на коррозионно-стойкую сталь;

.2.2 нанесении покрытия на элементы, выполненные с использованием коррозионно-стойкой стали (в том числе в случае замены коррозионно-стойкой стали на обычную с покрытием)¹;

.2.3 ремонте частей, поврежденных точечной коррозией²;

.3 в Технический формуляр не требуется вносить данные замеров толщин листов, выполненных во время периодических освидетельствований.

2.6.4 Интерпретации к 3.3 «Специальное применение» PSPC-COT Alt.

2.6.4.1 В настоящем пункте описывается применение PSPC-COT Alt в отношении прочих частей конструкции (например, принадлежностей), требования к которым не установлены в проектной документации.

2.6.4.1.1 Средства доступа, предназначенные для проведения осмотров судна, не являющиеся составной частью конструкции судна:

¹Данные о нанесении покрытий на коррозионно-стойкую сталь при проведении ремонта необходимо вносить в Технический формуляр. В таких случаях эти данные можно не дублировать в Техническом формуляре покрытий.

²Предел износа детали или участка, поврежденных точечной коррозией, устанавливается Регистром. При этом стандартной величиной допустимого износа считается около 40 % первоначальной толщины. В этом случае необходимо проведение ремонта с применением сварки. При проведении работ должны использоваться только сварочные материалы, одобренные для соответствующей марки коррозионно-стойкой стали. Наплавленный металл должен полностью заполнять коррозионную язву на всю глубину. При использовании неодобренных сварочных материалов после проведения ремонтных работ необходимо нанести соответствующее покрытие на участок вокруг ремонтируемой детали в соответствии с резолюцией ИМО MSC.288(87).

.1 к постоянным средствам доступа, не являющимся составной частью конструкции судна, относятся:

- трапы;
- поручни;
- отдельные площадки;
- скоб-трапы;

.2 необходимо предусмотреть соответствующие меры по обеспечению защиты от коррозии постоянных средств доступа, указанных в 2.6.4.1.1.1;

.3 при использовании коррозионно-стойкой стали для обеспечения защиты средств доступа и их узлов крепления следует, по возможности, использовать коррозионно-стойкую сталь той же марки, что и в основной конструкции;

.4 при использовании обычной стали, привариваемой к коррозионно-стойкой стали, необходимо принимать меры по защите от коррозии узла крепления и сварного шва в соответствии с резолюцией ИМО MSC.288(87);

.5 прочие меры по обеспечению защиты от коррозии принимаются по усмотрению Регистра;

.6 допускается использовать и другие методы защиты от коррозии, например, катодную защиту, при условии, что они не ухудшают качество работы коррозионно-стойкой стали окружающих конструкций.

2.6.4.1.2 Средства доступа, являющиеся составной частью конструкции судна:

.1 под средствами доступа, являющимися составной частью конструкции судна (см. 3.2.2 приложения к резолюции ИМО MSC.291(87)), подразумеваются средства доступа в грузовой танк, являющиеся составной частью конструкции судна, а именно рамные продольные элементы и ребра жесткости в конструкциях проходов;

.2 необходимо предусмотреть соответствующие меры по обеспечению защиты от коррозии средств доступа, указанных в 2.6.4.1.2.1. При нанесении защитного покрытия необходимо соблюдать требования Стандарта качества защитных покрытий грузовых танков нефтеналивных судов, перевозящих сырую нефть (резолюция ИМО MSC.288(87)). При использовании коррозионно-стойкой стали для защиты вышеуказанных средств доступа следует, по возможности, использовать коррозионно-стойкую сталь той же марки (типа), что и для грузовых нефтяных танков.

2.6.4.1.3 Опорные элементы и т.д.:

.1 на трубопроводы и опорные элементы для измерительной аппаратуры и дельных вещей, не обеспечивающие прочность корпуса, рекомендуется наносить защитное покрытие или выполнять их из коррозионно-стойкой стали в соответствии с 2.6.4.1.1.4.

2.6.4.1.4 Технологические узлы крепления:

.1 в случае применения узлов крепления (из обычной стали), необходимых только в процессе постройки, например, обухов, при использовании сварочных расходных материалов, не указанных в свидетельстве на коррозионно-стойкую сталь, рекомендуется нанесение защитного покрытия на привариваемую деталь в соответствии с рис. 2.6.4.1.4.1.




Рис. 2.6.4.1.4.1 Места нанесения покрытий при приваривании технологических узлов крепления к коррозионно-стойкой стали

2.6.5 Интерпретации к 3.4 «Область применения» PSPC-COT Alt.

2.6.5.1 Конструктивные элементы нефтеналивных танкеров, для которых необходимо принимать меры по защите от коррозии, указаны в резолюции MSC.289(87).

2.6.5.2 Допускается применение различных методов защиты от коррозии (нанесение защитных покрытий и применение коррозионно-стойкой стали) для конструкций *а)* и *б)*. Кроме того, допускается использовать сочетание различных методов защиты от коррозии для каждого конструктивного элемента в конструкциях *а)* и *б)*.

2.6.5.3 В табл. 2.6.5.3 представлены допустимые сочетания методов защиты от коррозии.

Таблица 2.6.5.3

Допустимые сочетания методов защиты от коррозии

Конструкция		Нижняя поверхность прочной палубы <i>а)</i>	Верхняя поверхность настила внутреннего дна <i>б)</i>
Метод защиты от коррозии	Случай 1	Коррозионно-стойкая сталь марки А ¹	Коррозионно-стойкая сталь марки В ¹
	Случай 2	Покрытие	Коррозионно-стойкая сталь марки В ¹
	Случай 3	Коррозионно-стойкая сталь марки А ¹	Покрытие
	Случай 4	Коррозионно-стойкая сталь марки С ¹	Коррозионно-стойкая сталь марки С ¹
¹ Допускается изготовление элемента из коррозионно-стойкой стали с нанесением на него защитного покрытия.			

2.6.5.4 Если для конструкций *а)* или *б)* выбираются различные методы защиты от коррозии (нанесение защитных покрытий и изготовление из коррозионно-стойкой стали), необходимо обеспечить соответствие выбранных методов требованиям соответствующих стандартов качества.

2.6.5.5 Если используется коррозионно-стойкая сталь, требуется ее одобрение Регистром (сталь должна поставляться изготовителями, признанными Регистром). Технология сварки и сварочные материалы подлежат одобрению Регистром.

2.6.5.6 Если в одном и том же конструктивном элементе используются различные марки коррозионно-стойких сталей (см. рис. 2.6.5.6), на сварной шов двух различных сталей необходимо наносить защитное покрытие. Покрытие необходимо наносить в соответствии со Стандартом качества защитных покрытий грузовых танков нефтеналивных судов, перевозящих сырую нефть (резолюция ИМО MSC.288(87)). При этом не требуется нанесения покрытия на сварной шов при использовании сварочного материала, прошедшего необходимые испытания на коррозионную стойкость. В таком случае требуется предъявление сертификатов на обе стали, свариваемые с использованием данного сварочного материала.




Рис. 2.6.5.6

2.6.5.7 При совместном использовании коррозионно-стойкой и обычной сталей в местах, где необходима защита от коррозии (см. рис. 2.6.5.7), необходимо наносить защитные покрытия на обычную сталь и сварной шов в соответствии с резолюцией ИМО MSC.288(87).



Рис. 2.6.5.7

2.6.5.8 В отдельных согласованных с Регистром случаях при использовании сварочного материала, отличного от материала, указанного в свидетельстве Регистра на коррозионно-стойкую сталь, на сварной шов необходимо наносить покрытие в соответствии с резолюцией ИМО MSC.288(87) (см. рис. 2.6.5.8).



Рис. 2.6.5.8

2.6.6 Интерпретации к 4 «Одобрение» PSPC-COT Alt.

2.6.6.1 Порядок одобрения.

2.6.6.1.1 Сталь должна быть одобрена, и ей должна быть присвоена соответствующая марка.

2.6.6.1.2 Порядок одобрения результатов испытаний коррозионно-стойкой стали на коррозионную стойкость приведен в приложении к резолюции ИМО MSC.289(87).

2.6.6.1.3 Если на оговоренных этапах испытаний в испытательной лаборатории присутствует инспектор Регистра, сопровождающий испытания для получение одобрения, то признание такой лаборатории не требуется.

2.6.6.1.4 В случае отсутствия на оговоренных этапах испытаний в испытательной лаборатории инспектора Регистра, сопровождающего испытания, то такой испытательной лаборатории необходимо получить Свидетельство о признании испытательной лаборатории (СПЛ).

2.6.6.1.5 При изменении объема объектов одобрения, например, при дополнительном внесении некоторых сварочных материалов, необходимо проводить испытания таких дополнительно внесенных материалов на коррозионную стойкость при их применении для выполнения сварных швов, предусмотренных в приложении к резолюции ИМО MSC.289(87).

2.6.6.2 Свидетельство о признании изготовителя (СПИ) коррозионно-стойкой стали оформляется в соответствии с 2.1.

2.6.7 Интерпретации к 5 «Требования к осмотру и проверке» PSPC-COT Alt.

2.6.7.1 Общие требования:

.1 действуют следующие требования:

.1.1 необходимо использовать только одобренную Регистром коррозионно-стойкую сталь;

.1.2 используемые сварочные материалы должны быть той марки, которая указана в одобренной Регистром документации;

.1.3 сварочные работы должны проводиться в соответствии с одобренным способом сварки;

.1.4 правильность применения коррозионно-стойкой стали проверяется путем проведения технической оценки и освидетельствований;

.1.5 после завершения постройки судостроителю необходимо оформить Технический формуляр и направить его в Регистр для проверки;

.1.6 Технический формуляр должен храниться на борту судна;

.2 при несоблюдении любого из требований 2.6.7.1.1.1 — 2.6.7.1.1.6 Регистр немедленно уведомляет об этом судостроителя, который должен сообщить о мерах по устранению недостатков и их выполнении. Запрещается выдача Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции до момента выполнения всех мер по устранению недостатков в соответствии с требованиями РС.

2.6.7.2 Процедура освидетельствований судов в постройке.

2.6.7.2.1 Осмотр продукции должен проводиться в рамках признания материалов. Диапазон регулирования химического состава определяется следующим образом:

.1 производитель предоставляет данные о регулировании содержания соответствующих химических элементов, которые намеренно добавляются или содержание которых регулируется с целью повышения коррозионной стойкости. Производителю необходимо сообщить о верхних и нижних пределах содержания всех элементов и соотношении между значениями содержания этих элементов. Добавляемые элементы и соотношения между значениями их содержания должны быть одобрены Регистром;

.2 проверка влияния изменения содержания каждого элемента осуществляется путем проведения достаточного количества испытаний на коррозионную стойкость для определения результатов таких изменений при изменениях содержания других элементов, используемых с целью повышения коррозионной стойкости;

.3 испытания на коррозионную стойкость необходимо проводить в соответствии с дополнением к приложению 3 резолюции ИМО MSC.289(87).

2.6.7.2.2 Проведение освидетельствований на этапе постройки:

.1 инспектор РС должен убедиться в правильности применения коррозионно-стойкой стали в соответствующих районах;

.2 проверку согласно 2.6.7.2.2.1 необходимо проводить регулярно, при этом ее периодичность определяется по результатам контроля качества на каждой конкретной верфи. При обнаружении недостатков верфь должна выполнить соответствующие мероприятия по их устранению с учетом тех мест и тех мер, которые нужно принять для совершенствования методов контроля.

2.6.7.3 Процедура освидетельствований судов в эксплуатации.

2.6.7.3.1 Если в Техническом формуляре указаны методы ремонта, ремонтные работы должны выполняться в соответствии с этими методами.

2.6.7.3.2 При замене элемента из коррозионно-стойкой стали или элемента с защитным покрытием рекомендуется использовать тот же метод защиты от коррозии, что применялся при постройке.

2.6.7.3.3 При использовании коррозионно-стойкой стали для выполнения ремонтных работ рекомендуется использовать коррозионно-стойкую сталь той же марки, что и сталь, использованная при постройке.

2.6.7.3.4 Если вместо заменяемого элемента из коррозионно-стойкой стали устанавливается элемент из обычной стали, на обычную сталь необходимо нанести защитное покрытие. В этом случае покрытие должно соответствовать требованиям 3.4.3 Стандарта качества защитных покрытий грузовых танков нефтеналивных судов, перевозящих сырую нефть (резолюция ИМО MSC.288(87)) (см. рис. 2.6.5.7).

2.6.7.3.5 Сварочные материалы должны применяться в соответствии с требованиями одобренной Регистром документации на коррозионно-стойкие стали (марки сварочных материалов).

2.6.7.3.6 При невозможности использования сварочных материалов, указанных в одобренной Регистром документации на коррозионно-стойкие стали необходимо нанести защитное покрытие на сварной шов (см. рис. 2.6.5.8). В этом случае покрытие должно соответствовать требованиям 3.4.3 Стандарта качества защитных покрытий грузовых танков нефтеналивных судов, перевозящих сырую нефть (резолюция ИМО MSC.288(87)).

2.6.7.4 Сварка.

2.6.7.4.1 Допускается использовать стандарты качества сварочных работ для обычных сталей.

2.6.7.4.2 Сварочные работы должны выполняться в соответствии с одобренными способами сварки с учетом марок сталей (без учета обозначений, относящихся к коррозионной стойкости), сварочных материалов, положения сварного шва, толщины листа и используемой коррозионно-стойкой стали.

2.6.8 Интерпретации к приложению «Методика квалификационных испытаний коррозионно-стойкой стали для грузовых нефтяных танков на нефтеналивных танкерах» PSPC-COT Alt.

2.6.8.1 При проведении испытаний на коррозионную стойкость в условиях, соответствующих условиям верхней палубы, необходимо учитывать следующее:

.1 условия проведения испытаний:

.1.1 химический состав обычной судовой стали, используемой для проведения испытаний (таблица 1 приложения к резолюции ИМО MSC.289(87)) должен определяться по результатам анализа ковшовой пробы, представленного в свидетельстве производителя стали. Также допускается использовать сталь, соответствующую требованиям того или иного национального стандарта, удовлетворяющего требованиям таблицы 1 приложения к резолюции ИМО MSC.289(87). Химический состав должен удовлетворять требованиям СПИ;

.1.2 все образцы основного материала должны помещаться в один резервуар. На рис. 2 приложения к резолюции ИМО MSC.289(87) представлены места расположения только 20 образцов. Один резервуар может вмещать 25 или более испытываемых образцов, если необходимо, можно добавлять или удалять образцы таким образом, чтобы устанавливать необходимые сроки в течение не более 98 дней;

.1.3 поскольку некоторые факторы, такие как регулировка и измерение температуры, и размер камеры, могут оказывать влияние на достигаемую интенсивность коррозии, перед проведением испытания коррозионно-стойкой стали на коррозионную стойкость необходимо подтвердить соответствие интенсивности коррозии обычной стали (в данных условиях испытаний и на данном испытательном оборудовании) критериям интенсивности;

.1.4 пока образцы еще не остыли, до их полного высыхания, необходимо продуть камеру чистым (без примесей) азотом для удаления образцов;

.1.5 циклы изменения температур образцов и дистиллированной воды необходимо регулировать таким образом, чтобы такие циклы в ходе проведения испытания на коррозионную стойкость были максимально одинаковыми. Значения температур необходимо зафиксировать (см. рис. 2.6.8.1.1.5);

.1.6 переходные периоды времени a , a^* , c и c^* (см. рис. 2.6.8.1.1.5) — это периоды времени с момента начала охлаждения (нагрева) до момента достижения нижнего (верхнего) предела температуры (см. рис. 2.6.8.1.1.6). Переходные периоды времени в каждом цикле в ходе проведения испытания на коррозионную стойкость должны быть максимально одинаковыми;




Рис. 2.6.8.1.1.5

Схема необходимой точности регулировки температур испытываемых образцов и дистиллированной воды в ходе проведения испытания на коррозионную стойкость




Рис. 2.6.8.1.1.6

Переходные периоды времени

.1.7 во время проведения испытания необходимо постоянно фиксировать температуры образцов и воды;

.1.8 испытания сварных образцов проводятся совместно с испытаниями основного материала или отдельно, при этом на каждый образец приходится 5 образцов обычной стали;

.1.9 образцы основного металла необходимо подготовить таким образом, чтобы испытываемая поверхность находилась на расстоянии не более 2 мм от одной из прокатанных поверхностей. Эта поверхность должна быть отшлифована до чистого металла и отполирована абразивом зернистостью 600;

.1.10 для получения сварных образцов собирается под сварку конструкция из стали той же самой плавки, что и основной металл согласно 2.6.8.1.1.9, но при этом допускается ее изготовление из листов разной толщины. Затем конструкция сваривается с применением способа сварки и сварочных материалов, для которых требуется одобрение на использование с данным основным металлом. Испытываемую поверхность необходимо выбрать таким образом, чтобы ширина наплавленного металла (без учета зоны термического влияния) составляла 10 — 20 мм. Эта поверхность должна быть отшлифована до чистого металла и отполирована абразивом зернистостью 600;

.1.11 образцы должны взвешиваться с точностью ± 1 мг;

.1.12 при расчетных потерях от коррозии обычной стали менее 0,05 мм/год допускается увеличивать концентрацию сероводорода в газе, заполняющем резервуар, который моделирует грузовой нефтяной танк. При такой увеличенной концентрации проводятся все испытания;

.1.13 в интервале от максимального значения X до минимального значения Y (граммы) должно быть не менее 3 отдельных значений потери массы обычной стали:

$$X = (0,11 \times S \times D)/10; \quad (2.6.8.1.1.13-1)$$

$$Y = (0,05 \times S \times D)/10, \quad (2.6.8.1.1.13-2)$$

где S — площадь поверхности, см²;
 D — плотность, г/см³.

2.6.8.1.2 Проведение испытаний в условиях, соответствующих условиям внутреннего дна:

.1 условия проведения испытаний:

.1.1 обычная сталь должна также соответствовать требованиям таблицы 1 приложения к резолюции ИМО MSC.289(87) и 2.6.8.1.1.1;

.1.2 образцы основного материала необходимо подготовить таким образом, чтобы испытываемая поверхность находилась на расстоянии не более 2 мм от одной из прокатанных поверхностей. Все поверхности должны быть отшлифованы до чистого металла и отполированы абразивом зернистостью 600;

.1.3 для получения сварных образцов собирается под сварку конструкция из стали той же самой плавки, что и основной металл согласно 2.6.8.1.2.5, но при этом допускается ее изготовление из листов разной толщины. Затем конструкция сваривается с применением способа сварки и сварочных материалов, для которых требуется одобрение на использование с данным основным материалом. Испытываемую поверхность необходимо выбрать таким образом, чтобы ширина наплавленного металла (без учета зоны термического влияния) составляла 10 — 20 мм. Эта поверхность должна быть отшлифована до чистого металла и отполирована абразивом зернистостью 600;

.1.4 образцы должны взвешиваться с точностью ± 1 мг;

.1.5 допускается исключить из результатов испытаний один образец, интенсивность коррозии которого отклоняется от среднего значения интенсивности коррозии более чем на + 25 %, при условии, что ускоренная коррозия является местной и находится вокруг отверстия для подвеса и/или вокруг маркировки, нанесенной штамповкой (например, щелевая коррозия, точечная коррозия и т.д.).

2.6.8.3 Интерпретация неоднородностей сварного шва.

2.6.8.3.1 Подготовка образцов после проведения испытания на коррозионную стойкость:

.1 порядок подготовки всех пяти образцов следующий:

.1.1 необходимо разрезать два полнотолщинных образца размерами примерно 20 × 5 мм вдоль основной оси, перпендикулярной линии сплавления. Каждый образец вырезается таким образом, чтобы линия сплавления находилась примерно на половине его длины (см. рис. 2.6.8.3.1.1.1);




Рис. 2.6.8.3.1.1.1
Схема вырезки образцов

.1.2 образцы вставляются в полимерную оправку, и их поперечное сечение полируется. Отполированные образцы протравливаются в растворе Ниталь, что позволяет увидеть границу сплавления;

.1.3 делается микрофотоснимок с увеличением примерно $\times 100$.

2.6.8.3.2 Определение глубины уступа:

.1 на микрофотоснимке через точку пересечения линии сплавления и поверхности построить линию А–В, перпендикулярную корродированной поверхности (см. рис. 2.6.8.3.2.1);




Рис. 2.6.8.3.2.1

Определение глубины коррозии по микрофотоснимку

.2 построить две параллельные линии С–D и Е–F, соответствующие верхнему и нижнему уровню соответственно. Обе эти линии необходимо строить, начиная с точки на расстоянии ≥ 300 мкм от линии А–В для основного металла и для напавленного металла соответственно;

.3 измерить расстояние r , мм, между точками пересечения линии А–В с обеими усредненными линиями поверхностей на микрофотоснимке;

.4 если точка пересечения на линии А–В и усредненная линия поверхности напавленного металла выше усредненной линии поверхности основного металла, то уступом для данного образца можно пренебречь;

.5 определить глубину уступа R , мкм, исходя из фактического увеличения фотоснимка M по формуле

$$R = \frac{r \times 1000}{M} \quad (2.6.8.3.2.5)$$

2.6.8.3.3 Определение угла уступа:

.1 определение угла уступа необязательно, если глубина уступа, рассчитанная для обоих образцов (см. 2.6.8.3.2.5) не превышает 30 мкм или если глубина уступа для какого-либо одного образца превышает 50 мкм. В противном случае, необходимо рассчитать угол уступа следующим образом:

.1.1 изготовить микрофотоснимок с увеличением примерно 250X (см. рис. 2.6.8.3.3.1.1);

.1.2 провести усредненную линию поверхности С–D для основного металла и линию Е–F для напавленного металла;




Рис. 2.6.8.3.3.1.1
Определение угла уступа

.1.3 найти ближайшую точку пересечения уступа профиля поверхности основного металла и построенной линии C–D, ближайшую точку пересечения уступа и линии E–F наплавленного металла, соединить эти две точки;

.1.4 измерить угол «а» в градусах между линией C–D и соединительной линией указанной в 2.6.8.3.3.1.3 (см рис. 2.6.8.3.3.1.1).

2.6.9 Критерии приемки.

2.6.9.1 Если глубина обоих уступов не превышает 30 мкм, то измерение угла необязательно и образец считается приемлемым.

2.6.9.2 Если глубина уступов на обоих микрофотоснимках не превышает 50 мкм, и при этом оба измеренных угла уступа не превышают 15°, то образец считается приемлемым.

2.6.9.3 Если условия 2.6.9.1 или 2.6.9.2 не соблюдены, считается, что в образце содержится «неоднородная поверхность», и образец не проходит испытание.

2.6.9.4 Считается, что в сварных швах не содержится «неоднородных поверхностей», если все 5 образцов, испытанных на коррозионную стойкость, признаны приемлемыми.

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ

1. Определение микроструктуры и содержания неметаллических включений

Микрошлифы должны быть отполированы, без царапин и «завала» поверхности по краям. Фотографии микроструктур должны быть четкими, увеличение должно соответствовать требуемому или быть больше, если это требуется для корректной оценки мелкозернистых структур. Травление шлифов должно позволять оценку микроструктуры в соответствии со ссылочными альбомами микроструктур.

Формирование неоднородной структуры в толстолистовом прокате приводит к значительному разбросу механических свойств, особенно работы удара, и даже при удовлетворительных статочных свойствах может привести к получению неудовлетворительных характеристик хладостойкости. Эта неоднородность может быть получена из-за:

неудовлетворительного металлургического качества (крупные неметаллические включения или их скопления размером более 100 мкм);

феррито-перлитной полосчатости с размером протяженных перлитных областей крупнее 30 мкм; образования ферритных зерен по границам крупных бывших зерен аустенита, внутри которых формируется бейнит реечной морфологии;

наличия протяженных областей реечного бейнита, доля и протяженность которых больше определенных значений.

Доля бейнита реечной морфологии является параметром, от которого зависит температура вязко-хрупкого перехода (ТКБ) и температура нулевой пластичности (NDT) для сталей, в структуре которых присутствует бейнит реечной морфологии, сформированный в пределах крупного нерекристаллизованного зерна аустенита.

Коэффициент анизотропии структуры описывает структурные особенности сталей с феррито-бейнитной ориентированной структурой после T_{MO} и ускоренного охлаждения и является параметром, от которого зависит T_{KB} , а также критическое раскрытие в вершине трещины CTOD.

Балл ликвационной полосы оказывает влияние на температуру вязко-хрупкого перехода (T_{KB}).

Объемная доля отпущенного бейнита с характерным направленным строчечным выделением карбидной фазы оказывает влияние на все характеристики работоспособности стали, но требует статистически корректного анализа параметров тонкой структуры отпущенного бейнита в таких образцах в зависимости от категории прочности стали.

2. Определение химического состава.

Образцы не должны иметь поверхностных загрязнений. То же относится к стружке, отбираемой для анализа содержания углерода.

Точность получаемых значений должна соответствовать требованиям Регистра. В случае отсутствия специальных требований следует использовать приборы, погрешность которых как минимум на порядок ниже требуемых максимальных значений содержания примесей.

3. Испытания на растяжение.

Набор определяемых характеристик прочности и пластичности должен соответствовать требованиям Регистра.

Качество изготовления образцов проверяется укладкой на плоскость. Цилиндрические образцы катают, чтобы выявить несоосность рабочей и захватных частей. Для плоских образцов выявляется прогиб, который приводит к появлению дополнительного изгиба при растяжении. Длина рабочей части образцов между галтелями L_c должна быть больше расчетной длины L_0 по крайней мере на 0,5 диаметра d или корня из площади поперечного сечения F , чтобы исключить влияние концов на измеряемое значение удлинения.

В случае получения спорных результатов необходимо использовать в расчётах характеристик прочности размеры поперечного сечения образца, измеренные в сечении, ближайшем к месту разрушения.

Лаборатория должна быть оснащена ручным мерительным инструментом и оснасткой для кернения и фиксации образцов при замерах.

При засвидетельствовании испытаний необходимо проконтролировать величину модуля упругости на начальном упругом участке диаграммы нагружения, что интегрально учитывает качество изготовления и установки образца в испытательную машину. Допустимо отклонение в пределах $\pm 10\%$ от справочной величины для данного класса материала.

При определении временного сопротивления необходимо удостовериться, что при обработке результатов испытания выбрана расчетная точка, соответствующая глобальному, а не локальному максимуму нагрузки.

При использовании некоторых типов захватов при зажатии образца возникает начальная нагрузка сжатия. Программное обнуление начальной нагрузки в таком случае не допускается, иначе результат испытания будет завышен.

В правилах Регистра нормируется следующая величина предела текучести:

при наличии площадки текучести нормируется верхний предел текучести R_{eH} , для этого наличие экстензометра (датчика продольной деформации) необязательно,

при отсутствии площадки текучести нормируется предел текучести, соответствующий $0,2\%$ пластической деформации $R_{p0,2}$, для этого наличие экстензометра необязательно только в случае, если существует прямой начальный участок диаграммы нагружения, пересечение которого с осью абсцисс берется за начало отсчета пластической деформации. В противном случае (особенно при испытаниях сталей высокой прочности) наличие экстензометра обязательно, как и применение частичной или полной разгрузки после прохождения предела текучести для определения начального наклона диаграммы (технология «гистерезисного модуля»),

для трубных материалов нормируется предел текучести по величине полной деформации, обычно $0,5\%$ — $R_{t0,5}$, для чего использование экстензометра обязательно.

При расчетах результатов испытания, если перемещение определяется по сигналу с экстензометра, для определения удлинения необходимо относить его к начальной длине между ножками экстензометра, которая считается известной, если он был перед испытанием установлен с помощью калибра, либо к начальной длине, соответствующей нулевой нагрузке на диаграмме нагружения. Программное обнуление сигнала датчика в начале испытания (по аналогии с обнулением нагрузки) не допускается. Если удлинение определяется без экстензометра, по сигналу перемещения траверсы, необходимо брать расстояние между галтелями образца L_c .

Цилиндрические образцы, как правило, показывают более высокие прочностные характеристики, чем плоские образцы в полной толщине. Вообще, обычным является разброс характеристик прочности в пределах 30 МПа (для конструкционной стали).

4. Испытания со снятием напряжений (растяжение, удар, загиб).

Проводятся для основного металла ТМО для проверки структурных изменений после провоцирующего нагрева, а также для сварных соединений с целью проверки возможности сварки прихваточных и соседних швов или повторной сварки. Обычная схема термообработки включает нагрев печи до $400 - 450\text{ }^{\circ}\text{C}$, посадку заготовок, нагрев до $580\text{ }^{\circ}\text{C}$ со скоростью порядка $10\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{мин}$, выдержку в течение 2,5 мин на мм толщины, но не менее 2 ч и охлаждение на воздухе. Температура выдержки может быть согласована другой (до $650\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Термообрабатывают заготовки, потом изготавливают образцы. Требования к испытаниям и анализу результатов те же, что без термообработки.

5. Испытания на растяжение в направлении толщины.

Для выбора типа образца определяющим является диаметр рабочей части. Правилами Регистра требуется диаметр 6 мм до толщины проката 40 мм и 10 мм свыше 40 мм. Длина рабочей части между галтелями должна быть не менее 2,5 диаметра. Таким образом, возможно испытать образцы длиной примерно от 30 мм. Для меньших толщин используют образцы с приварными захватными частями.

При испытаниях нормируется относительное сужение в месте разрыва. Снижение временного сопротивления в направлении толщины должно быть незначительным (до 20%) по сравнению с полученным при обычном растяжении.

6. Испытания на ударный изгиб.

Поверхности образцов должны быть гладкими (если это не черновая поверхность проката) и взаимно перпендикулярными. Качество поверхности в надрезе должно быть не хуже, чем на боковых сторонах.

Для проверки расположения надреза посередине длины образца два образца укладывают рядом, потом один образец разворачивают на 180° и проверяют, совпадает ли положение надрезов.

Лаборатория должна быть оснащена мерительным инструментом, позволяющим корректно измерять сечение образцов до испытания.

Глубину надреза, угол и радиус при его вершине проверяют с помощью оптической техники (проекторный микроскоп, шедограф) при увеличении не менее 50, снабжённой шаблонами, соответствующими допускам на форму надреза. Также обращают внимание на наличие заусенцев в надрезе и разницу формы надреза с противоположных сторон образца.

Оборудование может иметь «американский» или «европейский» боёк, которые отличаются радиусом. В Правилах Регистра предусмотрено выполнение испытаний на «европейском» бойке с радиусом $2^{+0,5}$ мм. Тем не менее, различия в результатах невелики и заметны только при малой работе удара.

При осмотре копра следует проверить состояние наковальни, которая не должна иметь сколов и заусенцев. На обеих половинах испытанного образца следы контакта с наковальней должны быть одинаковыми.

Определение доли волокнистой составляющей в изломах может выполняться замером площади кристаллических пятен штангенциркулем или по сравнению с эталонной коллекцией изломов, для которых указанный параметр был определён ранее. Коллекции изломов позволяют корректно проводить замер для конкретного типа стали, если находятся в хорошем (не ржавом) состоянии.

Для сварных образцов необходимо выборочно проконтролировать место нанесения надреза одним из следующих способов:

контроль метки нанесения надреза на протравленной заготовке;

травление образца перед испытанием и контроль положения надреза;

травление образца (всех поверхностей) после испытания и контроль положения надреза.

Данный способ применяется только в случае получения неоднозначного результата.

7. Испытания на ударный изгиб после старения.

Испытания проводятся на образцах, вырезанных из предварительно растянутых заготовок сечением примерно 12×12 мм, затем подвергнутых термической обработке. Нормируется процент пластической деформации при растяжении заготовок (5 или 10 %) и условия термообработки. При требуемых Регистром 10 % остаточной пластической деформации она перестает быть равномерной, на заготовке образуется шейка. Поэтому заготовки до растяжения кернят с шагом 10 мм, чтобы проверить достигнутую после растяжения деформацию. Рекомендуется применять двойной керн с ножками на расстоянии 10 мм друг от друга. Участок с шейкой (при наличии) исключают.

Режим термообработки: равномерный нагрев до 250°C , выдержка в течение 1 ч, охлаждение на воздухе. Можно термообрабатывать как заготовки, так и готовые образцы.

Требования к испытаниям и анализу результатов те же, что к обычным ударным испытаниям.

8. Определение твердости сварного соединения.

Выполняется на твердомере Виккерса. Рекомендуемая нагрузка 5 кГс, а не 10 кГс, что позволяет располагать отпечатки ближе друг к другу (важно для исследования ЗТВ у линии сплавления). При изготовлении шлифов не допускается пережог при вырезке заготовок. Поверхность шлифа должна быть в состоянии после полировки и травления. Полировка обеспечивает отсутствие царапин. Травление должно быть слабым, чтобы видеть границы шва, но не вносить растравленный рельеф.

Линии замеров твердости «у поверхности» следует располагать в 1 — 2 мм от поверхности проката, безотносительно к высоте усиления шва.

В случае получения выпадающего значения твердости (одного из трех замеров, расположенных в одном месте относительно шва) допускается выполнение двух дополнительных замеров. Если выпад не повторяется, его исключают из рассмотрения.

9. Загиб основного металла и сварных соединений.

Требуемый угол загиба основного металла составляет 180° (до параллельности сторон), для сварных образцов, расположенных поперек шва — 120° . Угол измеряют в разгруженном состоянии образца.

При сертификационных испытаниях проката и его сварных соединений для получения СПИ диаметры оправки для загиба должны составлять:

Минимальный гарантированный предел текучести основного металла, Мпа	Диаметр оправки D на лицевой/корневой загиб (T — толщина образца)	Диаметр оправки на боковой загиб, мм (толщина образца 10 мм)
не выше 390	$2T$	30
420 — 620	$4T$	40
690 и выше	$6T$	60

Основной металл испытывают, как правило, в полной толщине. Если это невозможно, допускается испытание образцов толщиной 25 мм черновой стороной наружу. Испытания на лицевой загиб сварных образцов, расположенных поперек шва, допускается проводить на образцах в полной толщине до 25 мм или сточенных до 25 мм при большей толщине сварного соединения. Растягиваемая поверхность образца должна иметь снятое усиление и подрезы шва.

При анализе результатов испытания сварных образцов, вырезанных поперёк шва, возможен загиб «домиком» (острым углом) или «корытом», что говорит о несоответствии прочности металла шва и основного металла. В этом случае предписанный радиус загиба может быть не соблюден. Необходимо проверить сертификатные данные основного металла и сварочных материалов, чтобы убедиться, что пробы выполнены в соответствии с правилами Регистра.

10. Определение температуры нулевой пластичности NDT.

Состояние наковальни проверяется измерением расстояния допускаемого прогиба образца. Для этого образец кладут на наковальню боком и измеряют расстояние от него до упора, которое должно составлять 7,6 мм для образцов типа P-1, 1,5 мм для P-2 и 1,9 мм для P-3. Допуск $\pm 0,05$ мм.

Боек копра не должен быть сплюснен и не должен иметь трещин.

Энергия копра должна быть выбрана в соответствии с реальным пределом текучести исследуемого материала по сертификатным данным. Если отпечатки от наковальни на испытанных образцах отсутствуют, результат незачетный, а энергия копра должна быть увеличена.

Черновая поверхность образцов в плоскости надреза не должна иметь клейм и зарезов. Наплавка должна иметь достаточную хрупкость — трещина в ней должна образовываться при температуре не ниже $NDT + 60^\circ\text{C}$.

При испытаниях проверяется контроль температуры образцов и время от его прекращения до момента испытания (в пределах 10 с).

При наличии утяжек на черновой поверхности испытанного образца в плоскости надреза или иных сомнений в результате испытания, образец следует статически раскрыть трехточечным изгибом для контроля формы и размеров трещины. Перед этим рекомендуется его термически окрасить.

11. Определение температуры вязкохрупкого перехода ТКБ.

Надрез в образцах не должен иметь острых углов. Скорость нагружения образца должна составлять 1 мм/с.

Оценка волокнистой составляющей в изломах производится измерением площади пятен кристаллической составляющей ручным мерительным инструментом с точностью до 5 — 10 мм² и по фото изломов. Разница оценок должна находиться в пределах 5 %. Оценка по фото является предпочтительной.

Для высокопрочных сталей кристаллическая составляющая изломов может иметь вид, слабо отличающийся от волокнистой (так называемый «сухой кристалл»). Необходимо убедиться в том, что операторы знакомы с таким видом излома, либо выполнить испытание при низкой температуре, чтобы получить заведомо кристаллический излом для ссылки.

12. Определение параметров трещиностойкости.

12.1 Отбор проб.

Пробы отбирают в соответствии с Программой, одобренной Регистром. Резка проб на ножницах запрещена.

12.2 Сварка проб.

Подготовка кромок под сварку — К-образная. Кромки следует выполнять механическим способом (как минимум, прямую кромку). Сварку сертификационных проб следует выполнять с использованием сварочных материалов, обеспечивающих достаточно высокую трещиностойкость при температуре испытания, чтобы не исказить результаты испытания ЗТВ (следует обратить внимание, что сертификатные данные сварочных материалов по трещиностойкости и работе удара относятся к «оптимальному» тепловложению при сварке).

Для минимального тепловложения рекомендуется применять полуавтоматическую сварку в среде защитного газа порошковой проволокой (сварка в смеси М21 предпочтительнее сварки в аргоне), а для максимального — автоматическую сварку под флюсом. Автоматическая сварка под флюсом обычно выполняется на подъем для качественного формирования шва.

Сертификационная сварка сопровождается составлением СПС и технологических карт с указанием реальных параметров сварки каждого соединения.

Сварные соединения должны обеспечивать минимальное количество сварочных дефектов в районе прямой кромок шва.

12.3 Изготовление образцов.

Разрешается испытывать образцы, изготовленные из сварных соединений, имеющих угловые деформации, а также образцы, изготавливаемые из труб с оставленной кривизной трубы, если возможна их установка на испытательную машину. Однако это затрудняет получение годной формы усталостной трещины. Тем не менее, предпочтительным является использование образцов толщиной, близкой к полной толщине заготовки, после правки заготовок. Правка заготовок производится после резки сварной карточки, до механической обработки. Деформация металла при правке допускается в пределах 5 %.

Для сертификационных испытаний применяются образцы на трехточечный изгиб (тип SENB).

Все образцы должны выполняться из материала в состоянии после окончательной термической обработки. При испытаниях образцов из металла сварного соединения должно учитываться время между выполнением сварки и испытанием образца, так как оно может определять содержание в металле водорода, снижающего его вязкость.

Следует обратить внимание, чтобы образцы были вырезаны перпендикулярно именно шву, а не краям карточки, иначе попадание в требуемую структуру ЗТВ затруднительно.

Необходимо обеспечить прямоугольную форму сечения образца (соблюдать допуски по перпендикулярности сторон). Обрезка по длине сварных образцов должна выполняться после разметки расположения надреза в сварном соединении. Допускается не выполнять обрезку по длине, если она не превышает требуемую в пределах 30 %.

На сварных образцах надрез следует размечать так, чтобы вершина трещины по возможно большей длине ее фронта располагалась в локальной структуре, обладающей предположительно наименьшей вязкостью, при этом он может быть не перпендикулярным боковым граням образца (в пределах 10°). Исследуются две критических структуры: ЗТВ 1 — зона максимального перегрева ЗТВ у линии сплавления, обладающая наибольшим размером зерен, и ЗТВ 2 — вблизи границы межкритически и докритически нагревавшейся ЗТВ, на удалении от линии сплавления. Перед разметкой и нанесением надреза необходимо выполнить травление и исследование структуры металла ЗТВ. Расположение надреза следует размечать после того, как от каждого испытываемого отрезка сварного соединения вырезаны, протравлены и исследованы поперечные макрошлифы, и подтверждено, что требуемая структура присутствует в месте ожидаемого фронта усталостной трещины в достаточном количестве.

Образцы, вырезанные из сварных соединений, а также из заготовок, подвергнутых правке, имеют остаточные напряжения, присутствие которых может привести к неравномерному росту усталостной трещины. Для них рекомендуется применение метода локального бокового обжатия.

12.4 Выращивание усталостной трещины.

Должно производиться на вибраторе или сервогидравлической машине. Не должны быть превышены максимальные нагрузки цикла. Качественное выращивание трещины соответствует 30000 — 200000 циклов нагружения.

12.5 Испытание и обработка результатов.

Испытательная машина должна иметь оснастку для установки образца, находящуюся в криокамере или жидкостной ванне, датчиками и средствами записи диаграммы «нагрузка — раскрытие устья надреза» и «нагрузка — перемещение по линии нагружения».

Следует обратить внимание на контроль температуры образца.

Измерение длины трещины в изломе после испытания проводится в девяти равноотстоящих точках ручным мерительным инструментом.

Проще проконтролировать модуль упругости на начальном участке нагружения, который при испытаниях на трехточечный изгиб находят по формуле

$$E = (1 - \mu^2) \frac{6La}{C_v t b^3} (1,45 - 2,18\gamma + 5,96\gamma^3 - 36,9\gamma^4 + 70,7\gamma^5),$$

где μ — коэффициент Пуассона,
 L — пролет между опорами,
 a — средняя замеренная длина трещины в изломе,
 t — толщина образца,
 b — высота образца,
 $\gamma = a/b$,
 C_v — податливость по диаграмме «нагрузка — раскрытие берегов надреза», то есть отношение приращений раскрытия и нагрузки.

Как и при испытаниях на растяжение, модуль интегрально контролирует правильность замеров и расчетов.

При обработке результатов наибольшую сложность представляет оценка «скачков» на диаграмме нагружения, то есть одновременного быстрого роста раскрытия и падения нагрузки, с ее дальнейшим ростом. Для современных сталей ТМО скачки могут быть связаны с расщеплением металла в процессе испытания. В стандартах нет указания, следует ли принимать во внимание данные события. Формально любой скачок, вызывающий падение тангенса угла наклона кривой нагружения на 5 % и более, является значимым, и испытание может быть прекращено.

При обработке результатов также следует обратить внимание на правильность выбора предела текучести материала для расчётов, который должен соответствовать структуре металла, через которую проходит надрез, и температуре испытания.

3 НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1 ПРОЦЕДУРА ОДОБРЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНСТРУКЦИЙ КОРПУСА

3.1.1 Общие положения.

Настоящий раздел определяет порядок одобрения следующих защитных покрытий:

противокоррозионные защитные покрытия конструкций корпуса (балластных цистерн; грузовых танков нефтеналивных судов, перевозящих сырую нефть, грузовых пространств, комингсов люков и люковых закрытий навалочных судов);

противообрастающих покрытий корпусов судов;

грунтоочные покрытия, которые могут не удаляться перед сваркой в соответствии с требованиями 2.1.9 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов;

ледостойкие покрытия;

первичные палубные покрытия и прочие отделочные материалы, отвечающие требованиям 2.1.1.6, 2.1.1.7 части VI «Противопожарная защита» Правил классификации и постройки морских судов.

3.1.1.2 Процедура одобрения включает в себя следующие этапы.

3.1.1.2.1 Рассмотрение и одобрение документации, определяющей свойства, состав и характеристики покрытия (технические условия, спецификация, Technical Data Sheet, технологические регламенты, инструкции или описания и пр., что применимо), протоколов и/или отчетов квалификационных испытаний и программ контрольных испытаний. В документации должны учитываться требования правил РС, международных конвенций, резолюций ИМО и пр. Одобрение технической документации производится с целью фиксации установленных в ней параметров.

Квалификационные испытания подтверждают соответствие покрытий требованиям международных конвенций, резолюций ИМО, правил РС и пр.

Квалификационные испытания должны проводиться в признанных Регистром лабораториях или в аккредитованных лабораториях при участии инспектора РС. По согласованию с Регистром могут приниматься результаты испытаний, выполненные в лабораториях, признанных другими классификационными обществами, Администрациями или другими уполномоченными организациями или под их техническим наблюдением.

Контрольные испытания проводятся для проверки соответствия типового материала покрытия, выпускаемого предприятием, одобренной Регистром документации. Такие испытания должны проводиться на предприятии (изготовителе) в присутствии инспектора РС. В программу контрольных испытаний включается проверка основных характеристик покрытия. Объем испытаний согласовывается с Регистром.

При невозможности проведения на предприятии (изготовителе) испытаний по отдельным показателям покрытий, включенных в программу, испытания по согласованию с Регистром могут быть выполнены в специализированной лаборатории. В большинстве случаев объем контрольных испытаний соответствует объему сдаточных испытаний покрытия для партии, обычно выполняемых на предприятии.

3.1.1.2.2 Освидетельствование изготовителя покрытия на соответствие разд. 7 части I «Общие положения по техническому наблюдению» (при поставке покрытия с копией СТО).

3.1.1.2.3 Участие инспектора РС в контрольных испытаниях покрытий по одобренной программе.

3.1.1.2.4 Оформление Свидетельства на покрытие при положительных результатах освидетельствования (см. разд. 6 части I «Общие положения по техническому наблюдению»).

3.1.1.2.5 Оформление СТО покрытия при положительных результатах вышеуказанных этапов одобрения. В случае выпуска продукции под одним названием (маркой) на разных филиалах изготовителя (подразделениях, производственных площадках), должен быть освидетельствован каждый филиал изготовителя (3.1.1.2.2) и проведены контрольные испытания выпускаемой заявленной

продукции (3.1.1.2.3). Результаты квалификационных испытаний, выполненных для продукции одной марки на одном из филиалов изготовителя, могут быть распространены на такую продукцию другого филиала того же изготовителя (см. специальные требования 3.2.7.2.5.17, 3.3.7.2.4.1).

3.1.1.3 Возобновление СТО производится в порядке, аналогичном первоначальному одобрению. При этом объем освидетельствований и испытаний может быть сокращен, исходя из опыта технического наблюдения у данного изготовителя, например при отсутствии претензий или рекламаций, отсутствии или незначительном характере изменений в требованиях нормативных документов и документации изготовителя и пр.

3.1.2 Противокоррозионные защитные покрытия конструкций корпуса.

3.1.2.1 В представляемой на одобрение документации, определяющей свойства, состав и характеристики покрытия, кроме прочего, должны содержаться следующие сведения:

тип системы покрытия (твердое-эпоксидное и др., полутвердое);

цвет покрытия;

сведения о несовместимости с теми или иными средами и/или грузами;

пригодность для конструкций, нагреваемых солнечными лучами или ограничивающих нагреваемые грузовые помещения;

сведения о совместимости с анодной защитой от коррозии;

сведения об удовлетворительных эксплуатационных качествах покрытия. При их отсутствии покрытия должны быть испытаны согласно признанным стандартам на пригодность к условиям эксплуатации (например, испытание погружением, ускоренное испытание в горячем соляном тумане и испытание на адгезионную прочность).

3.1.2.2 В состав документации, представляемой на одобрение должны входить следующие документы.

3.1.2.2.1 Лист технических данных изготовителя по каждому из компонентов покрытия (Technical Data Sheet).

3.1.2.2.2 Инструкция (стандарт, рекомендации) по подготовке поверхности к нанесению покрытия, содержащая следующую информацию:

инструкция, основанная на рекомендациях резолюции ИМО А.798(19);

методы подготовки поверхности;

условия окружающей среды в случае применения абразивной очистки (относительная влажность не более 85 %, превышение температуры стали над точкой росы не менее чем на 3 °С, отсутствие следов влаги или конденсации);

методы и объемы проверок подготовки поверхности;

критерии оценки подготовки поверхности.

3.1.2.2.3 Инструкция (стандарт, рекомендации) по нанесению покрытия, содержащая следующую информацию:

условия окружающей среды при нанесении системы покрытий;

методы нанесения покрытий;

толщина каждого слоя покрытий (мокрого и сухого);

интервалы времени между сушкой поверхности и нанесением следующего слоя;

использование и количество разбавителей;

контролируемые и фиксируемые параметры при нанесении покрытия;

объем и периодичность контроля;

восстановление дефектных или поврежденных участков.

3.1.2.2.4 Информация о возможных рисках для здоровья и необходимых мерах безопасности при нанесении покрытий (Паспорт безопасности материала/Material Safety Data Sheet).

3.1.2.2.5 Процедура предприятия (изготовителя) по уходу и поддержанию покрытия в процессе эксплуатации, как минимум, должна содержать:

рекомендуемую периодичность проверок покрытия судовладельцем в процессе эксплуатации судна:

способы устранения дефектов, обнаруженных в ходе проверок во время эксплуатации;

информацию о совместимости нанесенного по-крытия с покрытиями, применяемыми для ремонта.

Рекомендуется, чтобы процедура учитывала:

циркуляр ИМО MSC.1/1330 «Инструкция по обслуживанию и ремонту защитных покрытий» и/или; рекомендацию МАКО 87 «Руководство по поддержанию состояния и ремонту покрытий балластных цистерн и комбинированных грузовых/балластных цистерн на нефтеналивных судах»; и/или

циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1399 «Инструкция по процедуре обслуживания и ремонта защитных покрытий грузовых танков нефтеналивных судов, перевозящих сырую нефть.

3.1.2.2.6 Форма сертификата изготовителя покрытия (сертификата качества), оформляемого на каждую партию (поставку) покрытия, должна предусматривать следующее:

наименование предприятия (изготовителя);

дату изготовления;

количество и идентификационные данные поставляемой партии;

характеристики покрытия (тип, марка, цвет и т. п.).

3.1.2.3 Полутвердое покрытие должно иметь следующие свойства:

быть пригодным к нанесению в широком диапазоне температур;

ограничение температуры эксплуатации должно быть не менее 65 °C;

обладать хорошими проникающими свойствами;

где применимо, быть пригодным для нанесения на влажные поверхности, т.е. обработанные струей воды или гидросбивом, в соответствии с рекомендациями изготовителя;

сохранять эластичность в течение всего срока службы;

быть стойким к хождению по нему для проведения проверок;

быть стойким против балластной воды;

быть способным предотвращать коррозию, по меньшей мере, в течение 3 лет;

толщина мокрого слоя должна ограничиваться, чтобы избежать растрескивания или образования скользкой поверхности из-за увеличенной толщины пленки;

предпочтительным является светлый цвет (отличный от ржавчины);

некоторые полутвердые покрытия могут уменьшать коррозию путем пассивации металла с использованием ингибитора коррозии при образовании пленки, предотвращающей проникновение влаги.

3.1.2.4 Одобрение защитных покрытий для балластных танков забортовой воды всех типов судов и пространств двойных бортов навалочных судов производится в соответствии с резолюцией ИМО MSC. 215(82).

3.1.2.5 Одобрение защитных покрытий грузовых танков нефтеналивных судов перевозящих сырую нефть (см. резолюцию ИМО MSC.291(87)) производится в соответствии с резолюцией ИМО MSC.288(87).

3.1.3 Противообрастающие покрытия корпусов судов.

3.1.3.1 В представляемой на одобрение документации, определяющей свойства, состав и характеристики покрытия, кроме прочего, должны содержаться следующие сведения:

тип противообрастающей системы¹;

наименование изготовителя противообрастающей системы;

наименование и цвет противообрастающей системы;

активный(ые) ингредиент(ы) и его(их) номер(а) по базе данных " Chemical Abstract Service" (номер(а) КАС);

состав маркировки емкостей, в которых производится поставка покрытия.

¹Примерами подходящих формулировок могут быть: самополирующего типа без оловосодержащих органических соединений, абляционного типа без оловосодержащих органических соединений, обычного типа без оловосодержащих органических соединений, краска силиконового типа без биоцидов, другие. В отношении противообрастающей системы, не содержащей активных ингредиентов, должны использоваться слова «без биоцидов».

3.1.3.2 В состав документации, представляемой на одобрение, должны входить: технические данные на покрытие (ТУ, спецификации, технические характеристики/Data Sheet); данные о безопасности материала (паспорт безопасности материала/Material Safety Data Sheet (такие данные также могут содержаться в ТУ, спецификации));

сертификат изготовителя покрытия (сертификат качества), оформляемого на каждую партию (поставку) покрытия, которая должна предусматривать указанные выше сведения;

протоколы контрольных испытаний (анализа) образцов, подтверждающие отсутствие в составе покрытия оловоорганических соединений (см. 3.1.3.3).

3.1.3.3 Отбор проб и квалификационные испытания (анализ) образцов для подтверждения отсутствия в составе покрытия оловоорганических соединений должны проводиться в признанной Регистром испытательной лаборатории. При отсутствии таковой отбор проб и анализ должны проводиться согласно требованиям резолюции ИМО МЕРС.104(49) в присутствии инспектора РС.

3.1.3.3.1 В качестве альтернативы контрольным испытаниям могут быть рассмотрены статистические данные анализов данного покрытия, подтвержденные компетентной организацией (см. также 3.1.1.2.3).

3.1.3.3.2 Анализ в отношении массы общего содержания олова на один килограмм сухой краски рекомендуется выполнять с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС/ИСП). Также приемлема любая другая научно признанная процедура анализа олова (например, AAS, XRF и ICP-OES).

3.1.3.3.3 Результаты анализа должны соответствовать требованиям резолюции ИМО МЕРС.104(49), а именно, положительным считается, если:

.1 не более 25 % общего количества проб дают результаты, превышающие 2 500 мг общего содержания олова на один килограмм сухой краски (2 500 мг Sn/kg сухой краски); и

.2 никакая проба не содержит олова более 3 000 мг Sn/kg сухой краски.

3.1.3.4 Если испытательная лаборатория, выполняющая регулярный анализ содержания олова в покрытии, входит в состав изготовителя покрытия, то при освидетельствовании изготовителя одновременно должна быть освидетельствована эта испытательная лаборатория согласно разд. 9 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

3.1.3.5 Оформление СТО.

В СТО на противообрастающее покрытие должны быть указаны следующие технические характеристики: тип противообрастающей системы, цвет(а) и активный(ые) ингредиент(ы) и его (их) номер(а) по базе данных "Chemical Abstract Service" (номер(а) КАС) (см. 3.1.3.1). Также в СТО должна быть внесена следующая запись: «Настоящее одобрение не распространяется на другие свойства покрытия, такие как эффективность противообрастающей системы, срок службы, защиты от коррозии, здоровья и т.д./This approval does not cover other coating properties, such as anti-fouling performance, service life, corrosion protection, health etc.».

3.2 ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ БАЛЛАСТНЫХ ТАНКОВ НА СУДАХ ВСЕХ ТИПОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ДВОЙНОГО БОРТА НА НАВАЛОЧНЫХ СУДАХ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ II-1/3-2 СОЛАС-74 (РЕЗОЛЮЦИЯ ИМО MSC.215(82))

3.2.1 Настоящая глава дополняет положения Стандарта качества защитных покрытий, специально предназначенных для забортовой воды балластных танков на судах всех типов и помещений двойного борта на навалочных судах, в соответствии с правилом II/1/3-2 СОЛАС-74, принятого резолюцией ИМО MSC.215(82) (в дальнейшем — PSPC).

3.2.2 Интерпретации к п. 2.6, раздел 2 «Определения» PSPC.

3.2.2.1 «ХОРОШЕЕ» состояние — состояние с пятнами коррозии на площади менее 3 % от рассматриваемой площади без видимых разрушений покрытия. Коррозия на краях или сварных швах должна быть менее 20 % от рассматриваемой площади краев и сварных швов.

3.2.2.2 Техническая документация покрытия (ТДП) — термин, используемый для обозначения совокупности документов, относящихся к системе покрытия и способам его нанесения, куда входят документы, начиная с первого подготовленного документа, и последующие, выдаваемые в течение всего срока службы судна, в том числе инспекционное соглашение и все положения п. 3.4 PSPC.

3.2.3 Интерпретации к п. 3.2, раздел 3 «Общие принципы» PSPC.

3.2.3.1 Соглашение по проверке подготовки поверхности к окрасочным работам должно быть подписано верфью, судовладельцем и изготовителем покрытия и должно быть представлено верфью в Регистр для рассмотрения до начала каких-либо работ на любой стадии нового строительства и, как минимум, должно соответствовать PSPC.

3.2.3.2 Для облегчения рассмотрения соглашения должны быть в наличии следующие документы из ТДП:

спецификация по окраске, включая выбор участков (пространств), которые должны быть окрашенными, выбор системы покрытия, подготовки поверхности и способа нанесения;

СТО на систему покрытия;

3.2.3.3 Соглашение должно быть включено в ТДП и должно, как минимум, содержать:

описание процесса проверки, включая область проверки, перечень лиц, которым поручена проверка, определение квалификации инспектора по покрытиям и должности квалифицированного инспектора по покрытиям (ответственного за проверку того, что

покрытие нанесено в соответствии с PSPC). Если задействовано более одного инспектора по покрытиям, то области ответственности каждого из них должны быть определены (к примеру, между инспекторами распределены строительные участки, подлежащие проверке);

язык, используемый в ТДП.

3.2.3.4 Информация о любых отклонениях процедуры от PSPC, обнаруженных при проверке, должна быть передана верфи, которая является ответственной за их выявление и выполнение корректирующих действий.

3.2.3.5 Свидетельство о безопасности пассажирского судна или Свидетельство о безопасности грузового судна или Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции не должны быть выданы, пока все требуемые корректирующие действия не будут выполнены и предъявлены Регистру.

3.2.4 Интерпретации к п. 3.4 «Техническая документация покрытия», раздел 3 «Общие принципы» PSPC.

3.2.4.1 Верфь является ответственной за формирование ТДП в бумажной или электронной форме или в их комбинации.

3.2.4.2 ТДП должна содержать всю информацию, требуемую п. 3.4 PSPC, и соглашение по проверке подготовки поверхности и окрасочным работам (см. п. 3.2 PSPC).

3.2.4.3 ТДП должна быть рассмотрена на соответствие п. 3.4.2 PSPC.

3.2.4.4 Информация о любых отклонениях от требований 3.2.4.3 должна быть передана верфи, которая является ответственной за определение и выполнение корректирующих действий.

3.2.4.5 Применяются требования 3.2.3.5.

3.2.5 Интерпретации к п. 3.5 «Охрана труда и безопасность», раздел 3 «Общие принципы» PSPC.

3.2.5.1 Для того, чтобы документ отвечал п. 3.5 PSPC, рекомендуется, чтобы в ТДП была включена соответствующая документация производителя, касающаяся аспектов безопасности и здоровья, такая как Паспорт безопасности материала (Material Safety Data Sheet).

3.2.6 Интерпретации к п. 4.3 «Специальное нанесение покрытия», раздел 4 «Стандарт покрытия» PSPC.

3.2.6.1 Следует учитывать рекомендательный циркуляр ИМО MSC.1/Circ.1279 от 23.05.2008 «Инструкция по защите от коррозии постоянных средств доступа».

3.2.7 Интерпретации к табл. 1 PSPC.

3.2.7.1 Ссылки на стандарты.

Стандарты, на которые дается ссылка в табл. 1 PSPC, являются обязательными.

3.2.7.2 Пункт 1.3 «Преквалификационные испытания».

3.2.7.2.1 Процедура одобрения систем покрытия.

Свидетельство о типовом одобрении (СТО) на соответствие требованиям раздела 5 PSPC может быть выдано, если результаты любого из методов A + D или B + D или C + D (см. ниже) признаны Регистром удовлетворительными.

В СТО должно быть указано об испытаниях продукта и заводского грунтового покрытия (в дальнейшем — заводской грунт). Также в СТО должен быть приведен список других типов одобренных заводских грунтов, с которыми может быть применен продукт, и которые прошли удовлетворительно перекрестные испытания на совместимость с продуктом в лаборатории, отвечающей требованиям 3.2.7.2.2.1.

К СТО должен быть приложен Лист технических данных (Technical Data Sheet) на продукт, в котором должны быть приведены все данные, требуемые п. 3.4.2.2 PSPC.

Для зимнего типа эпоксидного покрытия требуется проведение отдельного испытания на соответствие PSPC, включая испытания совместимости заводского грунта в соответствии с дополнением 1 (Annex 1) к PSPC. Зимние и летние типы покрытий рассматриваются как разные покрытия, если данные инфракрасной идентификации и удельной плотности не показывают, что они одинаковы.

3.2.7.2.2 Метод A: лабораторное испытание.

3.2.7.2.2.1 Испытания покрытия на соответствие PSPC должны быть проведены, как указано ниже, испытательной лабораторией, которая признана Регистром и отвечает требованиям разд. 8 части I «Общие положения по техническому наблюдению».

3.2.7.2.2.2 Результаты испытаний (см. п. 1.3 табл. 1 PSPC) системы покрытия должны быть отражены в документах и представлены Регистру.

3.2.7.2.2.3 Испытания в соответствии с приложением 1 к PSPC проводятся для систем покрытий на эпоксидной основе с предложенным заводским грунтом. Если результаты испытаний удовлетворительные, выдается СТО на эпоксидное покрытие с заводским грунтом, прошедшим испытание в составе системы покрытия. СТО допускает нанесение эпоксидного покрытия как с испытанным в составе системы заводским грунтом, так и на «голую» подготовленную сталь¹.

3.2.7.2.2.4 Системы на эпоксидной основе могут применяться с заводским грунтом, который не испытывался в составе данной системы, но который прошел испытания в соответствии с п. 1.7 добавления 1 к дополнению 1 (Annex 1) и пп. 2.3, 3.2 табл. 1 PSPC, известные как «перекрестные испытания». Если испытание или испытания удовлетворительны, то выдается СТО. В этом случае в СТО приводятся данные об эпоксидном покрытии и перечень всех заводских грунтов, с которыми оно было испытано, и которые отвечают настоящим требованиям. СТО допускает нанесение эпоксидного покрытия как с испытанным в составе системы заводским грунтом, так и на «голую» подготовленную сталь¹.

3.2.7.2.2.5 В качестве альтернативы, эпоксидное покрытие может быть испытано без заводского грунта, нанесенного на «голую» подготовленную сталь на соответствие дополнению 1 (Annex 1) PSPC. Если результаты испытания или испытаний удовлетворительны, то выдается СТО. В СТО, в данном случае, указывается покрытие без заводского грунта. СТО допускает нанесение эпоксидного покрытия только на «голую» подготовленную сталь без заводского грунта. Если дополнительно с удовлетворительными результатами проведены перекрестные испытания на совместимость с заводскими грунтами, одобренными как часть других систем покрытий, то в СТО должна быть указана информация об этих грунтах. В последнем случае СТО допускает нанесение эпоксидного покрытия как с испытанным в составе системы заводским грунтом, так и на «голую» подготовленную сталь¹.

3.2.7.2.2.6 СТО теряет силу, если изменилась рецептура эпоксидного покрытия или заводского грунта. За своевременное информирование Регистра об изменениях рецептуры ответственность несет изготовитель покрытия.

¹В СТО рекомендуется вносить запись о допущении нанесения покрытия на «голую» подготовленную сталь.

3.2.7.2.2.7 При предквалификационных испытаниях средняя толщина сухой пленки (ТСП) на каждой панели, подготовленной для испытаний, не должна превышать номинальную толщину сухой пленки (НТСП) в 320 мкм плюс 20 %, если изготовитель краски не указывает НТСП более 320 мкм. В последнем случае средняя ТСП не должна превышать указанную НТСП плюс 20 %, а система покрытия должна быть признана для указанной НТСП, если она прошла испытания в соответствии с приложением 1 к резолюции ИМО MSC.215(82). ТСП должна измеряться в соответствии с правилом «90/10», а максимальная DFT должна быть всегда ниже максимального значения ТСП, указанного изготовителем.

Данный пункт применяется для испытаний проводимых 1 июля 2012 г. или после этой даты.

3.2.7.2.3 Метод В: 5-летний период эксплуатации.

3.2.7.2.3.1 Отчеты изготовителей покрытий, включающие, по меньшей мере, информацию, указанную в 3.2.7.2.3.2, должны быть проверены на соответствие того, что система покрытия использовалась в течение 5 лет, и предъявляемый продукт аналогичен оцениваемому (подвергнутому эксплуатации).

3.2.7.2.3.2 Должны быть представлены следующие документы изготовителя:

документы, подтверждающие нанесение покрытия;

оригинальная спецификация покрытия;

листы технических данных первоначального покрытия;

действующее уникальное обозначение (код или номер);

если соотношение основы и отвердителя изменились, необходимо подтверждение изготовителя о том, что смешанный продукт соответствует первоначальному составу. Также необходимы сопровождающие пояснения об изменениях;

действующие листы технических данных предъявляемого продукта;

данные по удельной плотности и инфракрасной идентификации оригинального продукта;

данные по удельной плотности и инфракрасной идентификации предъявляемого продукта;

подтверждение изготовителя о том, что предъявляемый продукт является аналогом первоначального продукта, если данные по удельной плотности и инфракрасной идентификации не могут быть представлены.

3.2.7.2.3.3 Должны быть представлены отчетные документы Регистра о результатах освидетельствования всех балластных танков выбранного судна, проводимого с целью проверки соответствия требованиям 3.2.7.2.3.1 и 3.2.7.2.3.7 или совместного (представитель изготовителя покрытия и инспектор Регистра) освидетельствования. В обоих случаях определение состояния покрытия должно соответствовать разд. 2 рекомендации МАКО № 87.

3.2.7.2.3.4 Выбранное для проверки защитного покрытия судно должно иметь находящиеся в постоянной эксплуатации балластные цистерны, из которых:

по крайней мере одна цистерна имеет объем примерно 2000 м³;

по крайней мере одна цистерна является смежной с нагреваемой цистерной;

по крайней мере одна цистерна под палубой подвергается нагреву солнцем.

3.2.7.2.3.5 В случае, если выбранное судно не отвечает требованиям 3.2.7.2.5.3, ограничения должны быть указаны в СТО. Например: «Покрытие не может использоваться в цистернах, смежных с нагреваемыми цистернами или с верхней палубой, или в цистернах, имеющих объем больше, чем объем освидетельствованных цистерн».

3.2.7.2.3.6 В случае одобрения по методу В заводской грунт должен быть удален до нанесения одобренной эпоксидной системы покрытия или должно быть подтверждение того, что заводской грунт, применяемый при строительстве, идентичен по рецептуре заводскому грунту, примененному на выбранном судне.

3.2.7.2.3.7 Все балластные цистерны должны находиться в «ХОРОШЕМ» состоянии, исключая механические повреждения, без ремонта покрытия или подкрашивания течение всего 5-летнего периода эксплуатации.

«ХОРОШЕЕ» состояние — состояние с пятнами коррозии на площади менее 3 % от рассматриваемой площади без видимых разрушений покрытия. Коррозия на краях или сварных швах должна быть менее 20 % от рассматриваемой площади краев и сварных швов (см. 3.2.2.1).

Примеры описания состояния покрытия на рассматриваемых областях приведены в Рекомендации МАКО № 87.

3.2.7.2.3.8 Если примененная номинальная толщина сухой пленки (НТСП) больше, чем требуется PSPC, то она должна соблюдаться при нанесении. Минимальная НТСП указывается в СТО.

3.2.7.2.3.9 Если результат освидетельствования удовлетворительный, то СТО выдается как на покрытие, так и на заводской грунт. СТО допускает нанесение эпоксидного покрытия как с испытанным в составе системы заводским грунтом, так и на «голую» подготовленную сталь¹. СТО должно содержать ссылки на отчеты об освидетельствовании, которые также должны быть включены в ТДП.

3.2.7.2.3.10 СТО теряет силу, если изменилась рецептура эпоксидного покрытия или заводского грунта. За своевременное информирование Регистра об изменениях рецептуры ответственность несет изготовитель покрытия.

3.2.7.2.4 Метод С: существующее одобрение Marintek² B1.

3.2.7.2.4.1 Могут быть признаны системы покрытий на эпоксидной основе, имеющие удовлетворительные отчеты об испытаниях с минимальным уровнем B1 Marintek, включая данные по удельной плотности и инфракрасной идентификации, выданные до 8 декабря 2006 г. Если данные по удельной плотности и инфракрасной идентификации не могут быть представлены, необходимо представить подтверждение предприятия (изготовителя) о том, что предъявляемый продукт является аналогом первоначального (испытанного) продукта.

3.2.7.2.4.2 Отчеты об испытании Marintek с данными по удельной плотности и инфракрасной идентификации должны быть представлены Регистру на рассмотрение. При положительных результатах рассмотрения может быть выдано СТО. СТО допускает нанесение эпоксидного покрытия на «голую» подготовленную сталь¹ или его применение с указанным заводским грунтом, если имеется подтверждение того, что грунт совместим с системой.

3.2.7.2.4.3 Системы покрытий на эпоксидной основе, одобренные настоящим методом, могут применяться с другими заводскими грунтами, если были проведены перекрестные испытания с заводскими грунтами, которые дали удовлетворительные результаты и были одобрены как часть системы (см. 3.2.7.2.2.4). В данном случае СТО будет включать данные о системе покрытий на эпоксидной основе и список всех заводских грунтов, прошедших испытания. СТО допускает нанесение эпоксидного покрытия как с испытанным в составе системы заводским грунтом, так и на «голую» подготовленную сталь¹.

3.2.7.2.4.4 Такие покрытия могут быть нанесены в соответствии с указаниями табл. 1 PSPC, а не в соответствии с методикой нанесения, использовавшейся при проведении испытания на одобрение, которая может отличаться от PSPC, но только в случае, если эта методика не является более строгой, чем указания табл. 1 PSPC (например, в том случае, если НТСП имеет большее значение или используется обмыв водой под большим давлением и/или обработка щетками заводского грунта). В таких случаях соответствующие ограничения должны быть добавлены в СТО и должны соблюдаться при нанесении покрытия верфью.

3.2.7.2.4.5 СТО теряет силу, если изменилась рецептура эпоксидного покрытия или заводского грунта. За своевременное информирование Регистра об изменениях рецептуры ответственность несет изготовитель покрытия.

3.2.7.2.5 Метод D: Изготовитель покрытия.

3.2.7.2.5.1 Изготовитель покрытия/заводского грунта должен выполнять требования, изложенные в разд. 7 части I «Общие положения по техническому наблюдению» и 3.2.7.2.5.2 — 3.2.7.2.5.16, что должно быть проверено Регистром.

3.2.7.2.5.2 Область применения — изготовление систем покрытий в соответствии с резолюцией ИМО MSC.215(82) и п. 3.2 PSPC.

¹В СТО рекомендуется вносить запись о допущении нанесения покрытия на «голую» подготовленную сталь.

²Marintek (Norwegian Marine Technology Research Institute) — Морской научно-исследовательский институт Норвегии.

3.2.7.2.5.3 Настоящие требования применяются как к изготовителю заводского грунта, так и к изготовителю основного покрытия, если эти покрытия являются составляющими системы покрытия.

3.2.7.2.5.4 Изготовитель покрытия должен представить Регистру следующую информацию:
перечень производственного оборудования (мощностей);
название и адрес поставщика сырья (исходного материала);
подробный перечень используемых стандартов и оборудования (в объеме одобрения);
подробную информацию о применяемых процедурах контроля качества;
подробную информацию о договорах с субподрядчиками;
перечень руководств по качеству, процедур испытаний и инструкций, отчетных документов и т.п.;
копию любого соответствующего свидетельства с номерами и/или датой выдачи (например, по сертификации системы менеджмента качества).

3.2.7.2.5.5 Проверки производственных мощностей должны основываться на требованиях резолюции ИМО MSC.215(82).

3.2.7.2.5.6 Не допускается корректировка рецептуры без ограничений, исключая «подгонку» пропорций на ранней стадии изготовления при переходе от лаборатории к производству, вне указанных ниже ограничений, за исключением случаев, когда они вносятся на основании испытаний, проводимых в составе программы по разработке системы покрытия, или последующих испытаний. Любые подобные изменения следует согласовывать с техническим центром изготовителя.

3.2.7.2.5.7 Если корректировка рецептуры предусматривается в процессе производства, максимально допустимые пределы должны одобряться техническим центром и четко указываться в рабочих процедурах контроля качества.

3.2.7.2.5.8 Система контроля качества изготовителя должна гарантировать, что вся текущая продукция изготавливается по технологии, предусмотренной СТО. Изменение технологии недопустимо без испытаний в соответствии с процедурой резолюции ИМО MSC.215(82) и выдачи СТО Регистром.

3.2.7.2.5.9 Документы на партию покрытий, включая данные об испытаниях по системе качества, такие как вязкость, удельная плотность и характеристики безвоздушного распыления, должны тщательно регистрироваться. Дополнительные данные также должны учитываться.

3.2.7.2.5.10 По возможности должна прослеживаться информация о поставках сырья и серий каждой партии покрытия. Исключение может быть сделано, если оптовые материалы, такие как растворители и предварительно растворенные эпоксидные смолы, хранятся в цистернах; в таком случае имеется возможность учесть только данные поставщика.

3.2.7.2.5.11 Даты, номера партий, данные поставок для каждого контракта на покрытие должны тщательно регистрироваться.

3.2.7.2.5.12 Все поставки сырья должны снабжаться Сертификатом соответствия поставщика. Сертификат должен включать все требования, приведенные в системе контроля качества изготовителя покрытия.

3.2.7.2.5.13 При отсутствии сертификата соответствия поставщика на сырье изготовитель покрытия должен проверить соответствие сырья всем требованиям, перечисленным в его системе контроля качества.

3.2.7.2.5.14 Емкости с краской должны иметь четкую маркировку с информацией, указанной в СТО.

3.2.7.2.5.15 Листы технических данных продукции должны соответствовать требованиям PSPC. Все Листы технических данных продукции должны быть действующими согласно системе контроля качества.

3.2.7.2.5.16 Процедуры контроля качества технического центра должны удостоверять, что все производственные установки отвечают приведенным выше положениям, а вся поставка сырья одобрена техническим центром.

3.2.7.2.5.17 При желании изготовителя получать продукцию, произведенную в его разных подразделениях, под одним названием (маркой) должна применяться инфракрасная идентификация и проверка удельного веса (плотности) для подтверждения того, что это одно и то же покрытие, в противном случае потребуются индивидуальные испытания для одобрения продукции, изготовленной в каждом подразделении.

3.2.7.2.5.18 СТО теряет силу, если изменилась рецептура эпоксидного покрытия или заводского грунта. За своевременное информирование Регистра об изменениях рецептуры ответственность несет изготовитель покрытия. Если Регистр не был информирован о таких изменениях, СТО на данный материал аннулируется.

3.2.7.3 Пункты 1.4 «Рабочая спецификация» и 1.5 «НТСП (номинальная толщина сухой пленки)».

Для контроля характеристик должна регулярно проверяться толщина не сформировавшегося (мокрого) слоя в процессе его нанесения. PSPC не регламентирует, кто должен проверять толщину мокрого слоя. Контроль толщины сухой пленки выполняется, как часть проверок по п. 6 PSPC.

Полосовые покрытия должны наноситься ровной пленкой и без видимых дефектов, которая должна указывать на хорошее формирование покрытия. Применяемый метод нанесения должен обеспечивать, чтобы все участки, для которых требуется полосовое покрытие, были должным образом окрашены кисточкой или валиком. Валик может быть использован для пор, раковин и т.д., но не для краев и сварных швов.

3.2.7.4 Пункт 2 «(PSP) Первичная подготовка поверхности».

3.2.7.4.1 Концентрация растворимых солей измеряется в соответствии со стандартами ИСО 8502-6 и ИСО 8502-9 или эквивалентным методом, таким как NACE SP0508-2010 и сравнивается с концентрацией 50 мг/м² NaCl. Если измеренная концентрация меньше или равна 50 мг/м² NaCl, результат считается удовлетворительным. Минимальное число замеров, которые должны быть выполнены — один замер на блок/секцию/изделие до нанесения покрытия или, в случае ручного нанесения заводского грунта, один замер на лист. В случае применения автоматизированного процесса нанесения заводского грунта, должны быть представлены способы демонстрации соответствия PSPC по средствам системы контроля качества, в которую должны быть включены ежемесячные испытания.

3.2.7.4.2 Заводская грунтовка, не содержащая цинк или не на основе силиката цинка, относится к «альтернативным системам», и поэтому ее «эквивалентность» должна устанавливаться в соответствии с разд. 8 «Альтернативные системы» PSPC с учетом критериев приемки «альтернативных систем», приведенных в п. 3.1 (правая колонка) разд. 3 «Критерии приемки» добавлений 1 и 2 к приложению 1 (PSPC) резолюции ИМО MSC.215(82).

3.2.7.4.3 Процедура анализа контроля качества автоматизированных поточных линий для нанесения заводского грунта.

3.2.7.4.3.1 Учитывая, что требования п. 6.2 PSPC затруднительно применять к автоматизированным поточным линиям для нанесения заводского грунтового покрытия, подход к контролю качества должен быть более практичным для обеспечения соответствия требованиям PSPC.

3.2.7.4.3.2 В соответствии с требованиями PSPC инспектор по покрытиям несет ответственность за подтверждение того, что процедуры контроля качества отвечают требованиям PSPC.

3.2.7.4.3.3 При рассмотрении системы качества автоматизированных поточных линий для нанесения заводского грунта должны быть учтены следующие процедуры:

- процедура по управлению абразивом, включая измерения загрязнения и засоленности;
- процедура учета температуры поверхности стали, относительной влажности, точки росы;
- процедура контроля или наблюдения за чистотой поверхности, профилем поверхности (шероховатостью), загрязнением маслом, пылью и загрязнением иного рода;
- процедура учета/измерения засоленности поверхности стали;
- процедура по проверке толщины и степени высыхания заводского грунта для подтверждения значений, указанных в технической спецификации покрытия.

3.2.7.5 Пункты 3.2 «Sa 2 1/2 на удаленном (отсутствующем) заводском грунтовом покрытии и на сварных швах», 3.3 «Подготовка поверхности после сборки», 3.4 «Требования к профилю (шероховатости)».

Обычно, угловые сварные соединения на границах цистерны с водонепроницаемой переборкой оставляют без покрытия на стадии формирования секций (по причине того, что впоследствии необходимо проведение испытаний для проверки непроницаемости). В случае, если эти соединения являются стыковочными соединениями секций, они должны быть очищены механизированным инструментом до степени St3.

3.2.7.6 Пункт 3.6 «Предел водорастворимых солей эквивалентных NaCl после абразивоструйной обработки или обработки инструментом».

Концентрация растворимых солей измеряется в соответствии со стандартами ИСО 8502-6 и ИСО 8502-9 или эквивалентным методом, таким как NACE SP0508-2010 и сравнивается с концентрацией 50 мг/м² NaCl. Если измеренная концентрация меньше или равна 50 мг/м² NaCl, результат считается удовлетворительным.

Все растворимые соли оказывают отрицательный эффект в меньшей или большей степени. Стандарт ИСО 8502-9 не указывает действительное значение концентрации NaCl. Процентное содержание NaCl в общем содержании водорастворимых солей будет изменяться от случая к случаю. Минимальное число замеров, которые должны быть выполнены, — один замер на блок/секцию/изделие до нанесения покрытия.

3.2.7.7 Пункт 4.3 «Испытание покрытия».

Все замеры ТСП должны быть выполнены и отражены в отчетных документах. В соответствии с требованиями PSPC только окончательные замеры ТСП должны быть отражены в отчетных документах квалифицированным инспектором по покрытиям.

ТДП может содержать всю информацию по замерам, которая обычно содержит максимальные и минимальные значения замеров, число замеров и процент замеров больше и меньше значений, требуемых ТСП. Окончательная ТСП должна быть пересчитана и подтверждена в соответствии с правилом «90/10» (см. п. 2.8 PSPC).

3.2.8 Интерпретации к разделу 5 «Одобрение систем покрытия» PSPC.

Применяются требования 3.2.7.2.

3.2.9 Интерпретации к разделу 6 «Требования к проверке покрытия» PSPC.

Процедура оценки квалификации инспекторов по покрытиям.

3.2.9.1 Инспекторы по покрытиям, выполняющие освидетельствования в соответствии с п. 6 PSPC, должны иметь квалификацию «NACE¹. Инспектор по покрытиям уровня II», «FROSIO². Инспектор по покрытиям уровня III» или эквивалентную квалификацию.

Эквивалентные квалификации описаны в 3.2.9.3.

3.2.9.2 Только инспекторы по покрытиям с 2-летним опытом работы, имеющие квалификацию «NACE. Инспектор по покрытиям уровня II», «FROSIO. Инспектор по покрытиям уровня III» или эквивалентную квалификацию, могут составлять и/или одобрять (подписывать) отчетные документы или принимать решения по выполнению корректирующих действий для устранения несоответствий.

3.2.9.3 Эквивалентная квалификация.

3.2.9.3.1 Эквивалентная квалификация представляет собой результат успешно оконченного, как установлено преподавателем, одобренного курса.

3.2.9.3.1.1 Преподаватели курса должны иметь квалификацию «NACE. Инспектор по покрытиям уровня II» или «FROSIO. Инспектор по покрытиям уровня III» или эквивалентную квалификацию и, как минимум, 2-летний практический опыт.

¹NACE — Национальная ассоциация инженеров-коррозионистов, США.

²FROSIO — Орган по обучению и сертификации инспекторов обработки поверхности, Норвегия.

3.2.9.3.1.2 Одобренный курс — курс, в который входит программа обучения, разработанная на основании документов по PSPC и включающая следующие разделы:

здоровье, окружающая среда и безопасность;
коррозия;
материалы и проектирование;
международные стандарты, связанные с PSPC;
механизмы отверждения покрытия;
роль инспектора;
испытательные приборы;
процедуры проверки;
спецификация на покрытие;
процедуры нанесения;
дефекты покрытия;
согласование подготовительных работ;
MSDS и рассмотрение листа данных на покрытие;
техническая документация на покрытие;
подготовка поверхности;
удаление влаги;
обмыв водой;
типы покрытий и критерии проверки;
специализированное прикладное оборудование;
использование процедур контроля приборов для испытания разрушающим и неразрушающим методами;
приборы контроля и методы испытаний;
технические методы контроля покрытия;
катодная защита;
практические упражнения, учебные примеры.

Одобренные курсы могут проводиться изготовителями покрытий или верфями и т.п.

3.2.9.3.1.3 Такой курс должен включать в себя приемлемую оценку знаний в форме экзамена по теоретической и практической подготовке. Курс и экзамен должны быть одобрены Регистром.

3.2.9.3.2 Эквивалентная квалификация присваивается на основании практического опыта. Отдельным лицам может быть присвоена квалификация без их присутствия на курсах, если будет доказано, что они:

имеют, как минимум, 5-летний опыт работы инспектором по покрытиям балластных цистерн при постройке новых судов за последние 10 лет;
успешно сдали экзамены, указанные в 3.2.9.3.1.3.

3.2.9.4 Ассистент инспектора по покрытиям.

3.2.9.4.1 Если инспектору по покрытиям потребуется помощь ассистентов для выполнения части проверок, то такие проверки должны выполняться под его наблюдением ассистентами, имеющими уровень подготовки, отвечающий требованиям инспектора по покрытиям.

3.2.9.4.2 Уровень подготовки должен быть документирован и заверен инспектором по покрытиям, органом по подготовке персонала на верфи, предприятием или изготовителем контрольного оборудования с целью подтверждения компетентности ассистента при использовании оборудования и подтверждении знаний в отношении требований PSPC к замерам.

3.2.9.4.3 Документ, подтверждающий подготовку ассистента, должен предъявляться для проверки.

3.2.10 Интерпретации к разделу 7 «Требования к подтверждению».

3.2.10.1 Проверка требований раздела 7 PSPC должна быть выполнена Регистром.

Мониторинг выполнения требований по проверке покрытий, как указывается в п. 7.5 PSPC, означает выборочную проверку использования инспекторами правильного оборудования, технических приемов и отчетных методов, как указано в процедурах по проверке, рассмотренных Регистром.

3.2.10.2 Информация о любых отклонениях от положений PSPC должна быть сразу же передана инспектору по покрытиям, который является ответственным за определение и выполнение корректирующих действий.

3.2.10.3 Верфь должна быть проинформирована, если корректирующие действия не принимаются Регистром или не выполнены.

3.2.10.4 Применяются требования 3.2.3.5.

3.2.11 Интерпретации дополнения 1 «Методика испытаний на пригодность покрытия для нанесения на балластные цистерны всех типов судов и пространств двойных бортов навалочных судов» к PSPC.

3.2.11.1 Стандарты, на которые дается ссылка в дополнении 1 к PSPC, являются обязательными.

3.3 ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ГРУЗОВЫХ ТАНКОВ НЕФТЕНАЛИВНЫХ СУДОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ СЫРУЮ НЕФТЬ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ II-1/3-11 СОЛАС-74 (РЕЗОЛЮЦИЯ ИМО MSC.288(87))

3.3.1 Настоящая глава дополняет положения Стандарта качества защитных покрытий грузовых танков нефтеналивных судов, перевозящих сырую нефть, и применяется к судам, контракт на постройку которых заключен 1 июля 2014 г. или после этой даты, в соответствии с правилом II/1/3-11 СОЛАС-74, принятого резолюцией ИМО MSC.288(87) (далее PSPC-COT).

Настоящую главу следует читать вместе с текстом PSPC-COT.

3.3.2 Интерпретации к п. 2.6, раздел 2 «Определения» PSPC-COT.

3.3.2.1 «ХОРОШЕЕ» состояние — состояние с пятнами коррозии на площади менее 3 % от рассматриваемой площади без видимых разрушений покрытия и без дефектов в виде пузырей. Коррозия на краях или сварных швах должна быть менее 20 % от рассматриваемой площади краев и сварных швов.

3.3.2.2 Применяются требования 3.2.2.2 (в данном пункте и далее по тексту настоящей главы при применении ссылок на интерпретации, приведенные в 3.2, ссылки на PSPC (MSC.215(82)) считать ссылками на PSPC-COT (MSC.288(87))).

3.3.3 Интерпретации к п. 3.2, раздел 3 «Общие принципы» PSPC-COT.

3.3.3.1 Применяются требования 3.2.3.1 — 3.2.3.4.

3.3.3.2 Свидетельство о безопасности грузового судна или Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции не должны выдаваться, пока все требуемые корректирующие действия не будут выполнены и предъявлены Регистру.

3.3.4 Интерпретации к п. 3.4 «Техническая до-кументация покрытия», раздел 3 «Общие принципы» PSPC-COT.

3.3.4.1 Применяются требования 3.2.4.1 — 3.2.4.4, 3.3.3.2.

3.3.5 Интерпретации к п. 3.5 «Охрана труда и безопасность», раздел 3 «Общие принципы» PSPC-COT.

3.3.5.1 Применяются требования 3.2.5.1.

3.3.6 Интерпретации к п. 4.5 «Специальное нанесение покрытия», раздел 4 «Стандарт покрытия» PSPC-COT.

3.3.6.1 Применяются требования 3.2.6.1.

3.3.7 Интерпретации к таблице 1 PSPC-COT.

3.3.7.1 Применяются требования 3.2.7.1.

3.3.7.2 Пункт 1.3 «Преквалификационные испытания».

3.3.7.2.1 Процедура одобрения систем покрытия.

Свидетельство о типовом одобрении (СТО) на соответствие требованиям разд. 5 PSPC-COT может быть выдано, если результаты любого из методов А + С или В + С (см. ниже) признаны Регистром удовлетворительными.

В СТО должно быть указано об испытаниях продукта и заводского грунтового покрытия (в дальнейшем — заводской грунт). Также в СТО должен быть приведен список других типов одобренных заводских грунтов, с которыми может быть применен продукт, и которые прошли удовлетворительно перекрестные испытания на совместимость с продуктом в лаборатории, отвечающей требованиям 3.2.7.2.2.1.

К СТО должен быть приложен Лист технических данных (Technical Data Sheet) на продукт, в котором должны быть приведены все данные, требуемые п. 3.4.2.2 PSPC-COT.

Для зимнего типа эпоксидного покрытия требуется проведение отдельного испытания на соответствие PSPC-COT, включая испытания совместимости заводского грунта в соответствии с дополнением 1 (Annex 1) к PSPC-COT. Зимние и летние типы покрытий рассматриваются как разные покрытия, если данные инфракрасной идентификации (IR) и удельной плотности не показывают, что они одинаковы.

3.3.7.2.2 Метод А: лабораторное испытание.

3.3.7.2.2.1 Применяются требования 3.2.7.2.2.1 — 3.2.7.2.2.3.

3.3.7.2.2.2 Системы на эпоксидной основе могут применяться с заводским грунтом, который не испытывался в составе данной системы, но который прошел испытания в соответствии с дополнением 1 (Annex 1) и пп. 2.3, 3.2 табл. 1 PSPC-COT или PSPC, известные как «перекрестные испытания». Если испытание или испытания удовлетворительны, то выдается СТО. В этом случае в СТО приводятся данные об эпоксидном покрытии и перечень всех заводских грунтов, с которыми оно было испытано, и которые отвечают настоящим требованиям. СТО допускает нанесение эпоксидного покрытия как с испытанным в составе системы заводским грунтом, так и на «голую» подготовленную сталь¹.

3.3.7.2.2.3 Применяются требования 3.2.7.2.2.5, 3.2.7.2.2.6.

3.3.7.2.2.4 При преквалификационных испытаниях средняя толщина сухой пленки (ТСП) на каждой панели, подготовленной для испытаний, не должна превышать номинальную толщину сухой пленки (НТСП) в 320 мкм плюс 20 %, если изготовитель краски не указывает НТСП более 320 мкм. В последнем случае средняя ТСП не должна превышать указанную НТСП плюс 20 %, а система покрытия должна быть признана для указанной НТСП, если она прошла испытания в соответствии с приложением 1 к резолюции ИМО MSC.215(82). ТСП должна измеряться в соответствии с правилом «90/10», а максимальная DFT должна быть всегда ниже максимального значения ТСП, указанного изготовителем.

3.3.7.2.3 Метод В: 5-летний период эксплуатации.

3.3.7.2.3.1 Применяются требования 3.2.7.2.3.1, 3.2.7.2.3.2.

3.3.7.2.3.2 Должны быть представлены отчетные документы Регистра о результатах освидетельствования всех грузовых танков выбранного судна, проводимого с целью проверки соответствия требованиям 3.3.7.2.3.1 и 3.3.7.2.3.6 или совместного (представитель изготовителя покрытия и инспектор Регистра) освидетельствования. В обоих случаях определение состояния покрытия должно соответствовать разд. 4 циркуляра ИМО MSC.1/Circ.1399.

3.3.7.2.3.3 Выбранное для проверки защитного покрытия судно должно иметь находящиеся в постоянной эксплуатации грузовые танки, из которых:

по крайней мере один танк подвергается как минимум температуре $+60\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$;

судно при его эксплуатации должно быть задействованным на различных торговых путях и в перевозке основных сортов сырой нефти, включая предельные максимальные температуры и минимальные рН для получения реалистичного образца, например, три судна на трех разных торговых направлениях с разными сортами сырой нефти.

3.3.7.2.3.4 В случае, если выбранное судно не отвечает требованиям 3.3.7.2.3.3, ограничения по минимальному показателю рН и максимальной температуре должны быть указаны в СТО.

3.3.7.2.3.5 Применяются требования 3.2.7.2.3.6.

¹В СТО рекомендуется вносить запись о допущении нанесения покрытия на «голую» подготовленную сталь.

3.3.7.2.3.6 Все грузовые танки должны находиться в «ХОРОШЕМ» состоянии, исключая механические повреждения, без ремонта покрытия или подкрашивания в течение всего 5-летнего периода эксплуатации (см. 3.3.2.1).

Примеры описания состояния покрытия приведены в разд. 4 циркуляра ИМО MSC.1/Circ.1399.

3.3.7.2.3.7 Применяются требования 3.2.7.2.3.8 — 3.2.7.2.3.10.

3.3.7.2.4 Метод С: Изготовитель покрытия.

3.3.7.2.4.1 Применяются требования 3.2.7.2.5.1 — 3.2.7.2.5.18.

3.3.7.3 Пункты 1.4 «Рабочая спецификация» и 1.5 «НТСП (номинальная толщина сухой пленки)».

3.3.7.3.1 Применяются требования 3.2.7.3.

3.3.7.4 Пункт 2 «PSP (первичная подготовка поверхности)».

3.3.7.4.1 Применяются требования 3.2.7.4.

3.3.7.4.2 Процедура анализа контроля качества автоматизированных поточных линий для нанесения заводского грунта.

3.3.7.4.2.1 Применяются требования 3.2.7.4.3.

3.3.7.5 Пункты 3.2 «Sa 2 1/2 на удаленном (отсутствующем) заводском грунтовом покрытии и на сварных швах», 3.3 «Подготовка поверхности после сборки», 3.4 «Требования к профилю (шероховатости)».

3.3.7.5.1 Обычно, угловые сварные соединения на границах цистерны с водонепроницаемой переборкой оставляют без покрытия на стадии формирования секций (по причине того, что впоследствии необходимо проведение испытаний для проверки непроницаемости). В случае, если эти соединения являются стыковочными соединениями секций, они должны быть очищены механизированным инструментом до степени St3.

3.3.7.6 Пункт 3.6 «Предел водорастворимых солей эквивалентных NaCl после абразивоструйной обработки или обработки инструментом».

3.3.7.6.1 Применяются требования 3.2.7.6.

3.3.7.7 Пункт 4.3 «Испытание покрытия».

3.3.7.7.1 Применяются требования 3.2.7.7.

3.3.8 Интерпретации к разделу 5 «Одобрение систем покрытия» PSPC.

3.3.8.1 Применяются требования 3.3.7.2.

3.3.9 Интерпретации к разделу 6 «Требования к проверке покрытия» PSPC. Процедура оценки квалификации инспекторов по покрытиям.

3.3.9.1 Применяются требования 3.2.9.1, 3.2.9.2 и 3.2.9.3.1.

3.3.9.2 Эквивалентная квалификация, присваиваемая на основании практического опыта. Отдельным лицам может быть присвоена квалификация без их присутствия на курсах, если будет доказано, что они:

имеют как минимум 5-летний опыт работ инспектором по покрытиям балластных цистерн и/или грузовых танков при постройке новых судов за последние 10 лет;

успешно сдали экзамены, указанные в 3.2.9.3.1.3.

3.3.9.3 Ассистент инспектора по покрытиям.

3.3.9.3.1 Применяются требования 3.2.9.4.

3.3.10 Интерпретации к разделу 7 «Требования к подтверждению» PSPC.

3.3.10.1 Применяются требования 3.2.10.1 — 3.2.10.3.

3.3.10.2 Применяются требования 3.3.3.2.

3.3.11 Интерпретации к разделу 8 «Альтернативные системы» PSPC.

3.3.11.1 Применяются требования 3.2.3.11.

3.3.12 Интерпретации дополнения 1 «Методика испытаний на пригодность покрытия для нанесения на грузовые танки нефтеналивных судов, перевозящих сырую нефть» к PSPC-COT.

3.3.12.1 Стандарты, на которые дается ссылка в дополнении 1 к PSPC-COT, являются обязательными.

3.4 ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПУСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НАВАЛОЧНЫХ СУДОВ И НЕФТЕНАЛИВНЫХ СУДОВ (РЕЗОЛЮЦИЯ ИМО MSC.244(83))

3.4.1 При применении резолюции ИМО MSC.244(83) (см. 6.5.1.2, часть XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов) следует руководствоваться положениями 3.2 с учетом положений настоящей главы, за исключением 3.2.3.2 и интерпретации в 3.2.10 к 1.4 таблицы 1 PSPC.

3.4.2 Здесь ссылки в 3.2 на PSPC и резолюцию ИМО MSC.215(82) следует читать как ссылки на резолюцию ИМО MSC.244(83).

3.4.3 При применении требований 3.2.10 (интерпретации к 3.6, таблица 1 PSPC) следует учитывать, что минимальная концентрация NaCl, требуемая резолюцией ИМО MSC.244(83) — 100 мг/м².

3.5 ЛЕДОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ

3.5.1 Ледостойкие покрытия, применяются на судах в соответствии с требованиями 3.10 части II «Корпус» и 7.12.6.1 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» Правил классификации и постройки морских судов. Ледостойкие покрытия должны отвечать требованиям 6.5.3 части XIII «Материалы» указанных выше Правил.

3.5.2 Ледостойкие покрытия, разработанные и получившие одобрение Регистра или иного классификационного общества (см. 2.16 части I «Общие положения по техническому наблюдению» настоящих Правил) до 1 июля 2012 г., могут допускаться на суда, имеющие дополнительные знаки символа класса WINTERIZATION, при условии, что эти покрытия отвечают требованиям 6.5.3 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и на основании соответствующих документов (СТО и т.п.).

3.5.3 В представляемой на одобрение документации, определяющей свойства, состав и характеристики покрытия, кроме прочего, должны содержаться следующие сведения:

- тип системы покрытия (эпоксидное и эпоксидная с минимальным количеством растворителя);
- цвет покрытия;

- сведения о совместимости с анодной защитой от коррозии;

- отчеты об испытаниях покрытий согласно 2.5 и отвечающих 6.5.3 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, выполненных в признанных Регистром лабораториях или в лабораториях при участии инспектора Регистра, по согласованной программе испытаний;

- описание технологии нанесения ледостойких покрытий (см. 3.5.4);

- рекомендации изготовителя по ремонту покрытия в эксплуатации.

3.5.4 Технология нанесения ледостойких покрытий должна содержать:

- 1 технические характеристики ледостойких покрытий, установленные в документах производителя (ТУ, спецификации, Technical Data Sheet);

- 2 методы подготовки поверхности перед нанесением ледостойких покрытий (степень очистки от ржавчины, отсутствие загрязнений, профиль шероховатость и т.д.);

- 3 методы контроля за подготовкой поверхности перед нанесением ледостойкого покрытия (визуальный контроль с использованием визуальных Стандартов ИСО и приборный контроль с использованием прибора-компаратора);

- 4 технологические условия, требующиеся при нанесении ледостойкого покрытия (температура воздуха, относительная влажность);

- 5 технические требования к оборудованию при нанесении ледостойких покрытий.

3.5.5 Требования к подготовке поверхности перед нанесением ледостойких покрытий. Технология подготовки поверхности перед нанесением ледостойких покрытий должна соответствовать требованиям ИСО 8501-1. При нанесении ледостойких покрытий должна устанавливаться степень очистки поверхности Sa 2 ½ согласно ИСО 8501-1.

Шероховатость поверхности должна быть средней (G) — 75 микрон согласно ИСО 8503-1. Абразив, используемый при очистке поверхности, должен соответствовать требованиям ИСО 11126 части 1 — 8 и иметь соответствующий сертификат.

Содержание водорастворимых хлоридов (ИСО 11127 часть 7) на поверхности стали непосредственно перед нанесением покрытия должно быть не более 50 мг/м².

Перед нанесением ледостойких покрытий должна контролироваться степень запыленности поверхности согласно ИСО 8502-3. Количественный показатель пыли «1» для размеров частиц класса «3», «4» или «5». Пыль с размерами частиц более низких классов должна быть удалена, если она визуальным образом наблюдается на подлежащей покрытию поверхности без увеличения изображения.

3.5.6 Требования к температурным режимам и относительной влажности при нанесении ледостойких покрытий.

Покрытие должно наноситься в контролируемых условиях влажности и состояния поверхности в зависимости от типа конкретного покрытия в соответствии со спецификациями изготовителя.

При нанесении ледостойких покрытий условия окружающей среды (если производителем покрытия не оговариваются другие критерии) должны быть: относительная влажность воздуха должна быть не выше 80 %; температура воздуха должна быть не ниже 10 °C (если иное не оговаривается производителем покрытия); температура поверхности для нанесения покрытия менее чем на 3 °C выше точки росы.

3.5.7 Количество слоев и толщина сухой пленки ледостойкого покрытия указанного в одобренной документации и протоколах испытаний должно соблюдаться при нанесении. Для отдельных участков в подводной части корпуса по согласованию с заказчиком допускается увеличение толщины ледостойкого покрытия. Увеличение толщины ледостойкого покрытия рекомендуется применять в районах анодных участков. В случае если производителем покрытий допускается нанесение защитных ледостойких покрытий в несколько слоев, то при нанесении рекомендуется для каждого слоя использовать разные цвета.

3.5.8 Продолжительность и степень высыхания ледостойкого покрытия должна контролироваться на всех стадиях нанесения. Определение состояния и времени полного высыхания лакокрасочных покрытий. Рекомендуемые стандарты: ИСО 1517, ИСО 9117.

3.5.9 Для ледостойких покрытий должно устанавливаться минимальное время до спуска судна на воду в зависимости от температуры воды и минимальное время перед эксплуатацией судна во льдах.

3.5.10 При увеличенных толщинах ледостойкого покрытия должна быть дополнительно установлена продолжительность высыхания и отверждения при этих условиях.

3.5.11 Организация контроля за соблюдением технологии нанесения ледостойких покрытий включает: см. табл. 3.5.11.

До начала работ этапы технологии, приведенные в табл. 3.5.11, должны быть согласованы между заказчиком, верфью, изготовителем покрытия и одобрены подразделением Регистра, осуществляющим наблюдение за строительством. Документацию рекомендуется сформировать в виде единого документа — Технические Документы Покрытия (ТДП).

3.5.11.1 Функции Регистра при наблюдении за соблюдением технологии нанесения защитных ледостойких покрытий заключаются в проверке следующего:

- 1** наличия СТО ледостойкого покрытия, удовлетворяющего требованиям 3.5.1;
- 2** наличия сертификата, подтверждающего квалификацию инспектора по покрытиям: «NACE. Инспектор по покрытиям уровня II», «FROSIO. Инспектор по покрытиям уровня III» или эквивалентного уровня, выдаваемого по результатам успешного освоения курсов, признаваемых РС и удовлетворяющие 3.5.11.2;

Таблица 3.5.11

Этап технологии	Предоставляемая документация	Участники процесса	Требования	Ответственный
Выбор системы покрытия	Техническая документация покрытия	Изготовитель покрытия, заказчик, Регистр	3.5.1	Заказчик
Тип покрытия			Системы на эпоксидной основе	
Одобрение покрытия Регистром	СТО, Протокол испытаний	Изготовитель покрытия, Регистр	3.5.1	Изготовитель покрытия
Технология нанесения	Технологическая карта процесса нанесения покрытия	Изготовитель покрытия, верфь, Регистр	3.5.4	Изготовитель покрытия
Подготовка поверхности	Окончательный инспекционный отчет о подготовке поверхности к нанесению защитного покрытия (рекомендуемая форма в Приложении 2 к разделу 2 «Освидетельствование корпуса стальных судов» Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов)	Изготовитель покрытия, верфь, Регистр	3.5.5 — 3.5.8	Инспектор по покрытиям, имеющий квалификацию «NACE. Инспектор по покрытиям уровня II», «FROSIO. Инспектор по покрытиям уровня III» или эквивалентного уровня (3.5.11.2)
Условия окружающей среды				
Нанесение покрытия		Изготовитель покрытия, верфь, Регистр, заказчик		
Ремонт покрытия		Изготовитель покрытия, верфь, заказчик, Регистр	3.5.3 — 3.5.8	
Контроль качества нанесения покрытия		Изготовитель покрытия, заказчик, Регистр	Документ изготовителя	

3 соответствия инспекционного отчета о подготовке поверхности и нанесении покрытия (рекомендуемая форма в Приложении 2 к разделу 2 «Освидетельствование корпуса стальных судов» Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов) требованиям документов производителя (ТУ, спецификации, Technical Data Sheet). Инспекционный отчет должен быть подписан инспектором по покрытиям, имеющим квалификацию в соответствии с 3.5.11.1.2. Инспектор по покрытиям несет ответственность за подтверждение того, что процедуры контроля качества подготовке поверхности и нанесения покрытия отвечают одобренной РС документации;

4 осуществления требований, предъявляемых к технологии нанесения и качеству нанесенного ледостойкого защитного покрытия.

3.5.11.2 Курсы подготовки инспекторов для контроля за нанесением ледостойких защитных покрытий должны включать основные разделы программы обучения на основании документов по PSPC, указанной в 3.2.9.3.1.2 и следующие дополнительные разделы:

типы ледостойких защитных покрытий;

технология и способы нанесения ледостойких защитных покрытий и требования к выполнению работ;

механизмы отверждения покрытия.

инспекционная работа и роль инспектора.

Продолжительность курсов подготовки инспекторов для контроля за нанесением ледостойких защитных покрытий (применительно к классным и групповым занятиям практическим занятиям) должна быть не менее 80 академических часов (10 дней или более).

Теоретические и практические занятия должны чередоваться. Обучаемые лица должны посещать лекции и участвовать в практических занятиях, практическом использовании оборудования и инструментов, составляющих, по крайней мере 40% общей продолжительности курса обучения

Обучающие пособия, типа CD/DVD, которые являются непосредственно связанными с программой курса обучения, могут использоваться преподавателями в качестве дополнительного материала.

В конце теоретического и практического обучения по программе подготовки инспекторов для контроля за нанесением ледостойких защитных покрытий проводится экзамен (4 академических часа) с целью оценки специальных теоретических знаний и практических навыков, позволяющих

использовать приборы и оценки, которые могут быть необходимы в ходе инспекционной работы. Курс и экзамен должны быть одобрены Регистром.

Одобренные курсы могут проводиться изготовителями покрытий, верфями и т.п.

3.5.11.3 Обучающая организация, реализующая курсы подготовки инспекторов для контроля за нанесением ледостойких защитных покрытий согласно 3.5.11.2, должна осуществлять деятельность на основании Свидетельства Регистра о соответствии предприятия с кодом 22017020 «Подготовка и аттестация инспекторов по покрытиям». Организация должна удовлетворять требованиям, перечисленным в разд. 7 и специальным требованиям 11.3 части I «Техническое наблюдение за изготовлением материалов и изделий для судов».

3.5.12 Все системы, которые не являются системами на эпоксидной основе определяются в качестве альтернативных систем. Допущение альтернативных систем защитных ледостойких покрытий зависит от документированного доказательства того, что их свойства и характеристики соответствуют 6.5.3.1 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.

Технология нанесения альтернативных или новых ледостойких защитных систем покрытий должна осуществляться в соответствии с 3.5.4 — 3.5.8 и требованиями документов производителя (ТУ, спецификации, Technical Data Sheet).

3.6 ПОЛИМЕРНЫЕ И ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.6.1 Общие положения.

Настоящая глава определяет порядок одобрения полимерных и полимерных композиционных материалов, если не указываются иные требования в правилах Регистра.

В общем случае, для одобрения полимерных и полимерных композиционных материалов на рассмотрение должно предоставляться следующие:

документы, определяющие свойства и состав материала (ТУ, спецификации/ Technical Data Sheet и т.п.), учитывающих требования правил Регистра;

технологические инструкции по изготовлению или применению материала;

сертификаты качества изготовителей на исходные материалы (смолы, наполнители и пр.);

протоколы квалификационных испытаний материала подтверждающих выполнение требований правил Регистра, международных конвенций, резолюций ИМО и прочих нормативных документов, относящихся к деятельности Регистра. Если в требованиях не содержится ссылок на методики испытаний, стандарты или они не четко определены, рекомендуется направлять на согласование программу планируемых квалификационных испытаний.

Квалификационные испытания должны быть выполнены в признанной Регистром лаборатории или в лаборатории согласованной с Регистром. В последнем случае необходимо согласование квалификационной программы испытаний с Регистром.

Предприятия должны удовлетворять требованиям разд. 7 части I «Общие положения по техническому наблюдению». При освидетельствовании предприятия в присутствии инспектора Регистра должны быть проведены контрольные испытания партии продукции согласно стандартной процедуре изготовителя установленной в документах предприятия.

4 СВАРКА. ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Допуск сварщиков является обязательной процедурой, которая применяется Регистром с целью подтверждения квалификации рабочих сварщиков, занятых при изготовлении объектов технического наблюдения Регистра.

4.1.2 Документом, удостоверяющим, что конкретный сварщик удовлетворяет всем требованиям, установленным настоящим разделом, является Свидетельство о допуске сварщика (СДС) (форма 7.1.30).

4.1.3 Основанием для выдачи СДС является успешная сдача последним теоретического и практического экзаменов.

4.1.4 Порядок проведения испытаний сварщиков и выдачи СДС должен соответствовать изложенным ниже требованиям.

4.1.5 Сварщики-операторы, ответственные за регулировку и(или) настройку полностью механизированного или автоматического оборудования для таких видов сварки, как дуговая сварка под флюсом, сварки наклонным электродом, электрогазовая сварка, сварка плавящимся электродом в среде активного газа с автоматической подачей и т.д., должны проходить аттестацию независимо от того, используется ими такое оборудование или не используется. При этом операторы сварочного оборудования, которые только эксплуатируют, но не отвечают за регулировку и(или) настройку такого оборудования, не обязаны проходить аттестацию при условии наличия у них опыта выполнения соответствующих сварочных работ и соответствия выполняемых ими сварочных швов требованиям к качеству.

4.1.6 Обучение сварщиков, контроль и повышение их квалификации и поддержание их компетентности являются ответственностью верфей и предприятий (изготовителей).

4.2 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ

4.2.1 Испытания по допуску сварщиков должны проводиться в централизованном порядке по заявке предприятий-работодателей в аттестационных центрах удостоверенной Регистром компетенции.

4.2.2 Аттестационные центры могут создаваться на предприятиях, в учебных заведениях, специализированных организациях и учреждениях, располагающих квалифицированными специалистами по сварке и необходимой для подготовки и проведения испытаний сварщиков учебно-испытательной базой.

4.2.3 Структура аттестационного центра должна предусматривать наличие следующих основных компонентов, обеспечивающих его функционирование:

руководство;

аттестационная комиссия;

обслуживающий персонал, обеспечивающий проведение всех видов испытаний и функционирование оборудования;

основное и вспомогательное производственное оборудование для проведения практических испытаний;

оборудование, инструмент и средства измерений для проведения испытаний сварных соединений;

помещения для проведения практических и теоретических испытаний сварщиков.

4.2.4 Рабочим органом аттестационного центра, непосредственно проводящим аттестацию сварщиков, является постоянно действующая аттестационная комиссия.

Инспектор РС, осуществляющий техническое наблюдение за проведением испытаний, является членом аттестационной комиссии и должен присутствовать при проведении всех видов испытаний, результаты которых он удостоверяет.

4.2.5 При проведении освидетельствования аттестационного центра с целью подтверждения его компетенции инспектор РС должен выполнить следующие работы:

1 рассмотрение Положения об аттестационном центре с приложениями (положительный результат оформляется постановкой штампа «Согласовано/Agreed»);

2 рассмотрение и одобрение программы теоретического обучения и перечня вопросов экзаменационных билетов (постановка штампа «Одобрено/Approved»);

3 рассмотрение и одобрение программы проведения практических испытаний сварщиков (постановка штампа «Одобрено/Approved»), а также заполненных для проведения практических испытаний бланков спецификаций процесса сварки (подписываются инспектором и заверяются личным штампом);

4 освидетельствование материальной базы, включающее:

процесс подготовки проб для практических испытаний сварщиков (листы и трубы);

организацию хранения и выдачи сварочных материалов для практических испытаний (наличие и техническое состояние прокалочных печей, термощафов и термопеналов для хранения);

организацию предварительной проверки качества сварочных материалов перед их выдачей для испытаний (наличие прессы для излома тавровых образцов, наличие и исправность эксцентриметра для контроля эксцентricности покрытия электродов, оборудование для измерения влажности покрытия электродов и флюсов или для контроля содержания диффузионного водорода в наплавленном металле и т.п.);

проверку наличия и функционирования оборудования для выборки корня шва (газоэлектрическая строжка, выборка абразивным инструментом или механическая строжка);

проверку наличия и функционирования оборудования для выполнения неразрушающего контроля сварных соединений (ультразвуковой контроль, радиографический контроль, магнитопорошковая и цветная дефектоскопия).

Примечание. В том случае, если контроль сварных соединений выполняется сторонними организациями, то в аттестационном центре должен иметься негатоскоп для контрольного просмотра рентгеновских снимков;

проверку наличия контрольно-измерительного инструмента для контроля сварных соединений внешним осмотром и измерением (контролируются акты поверки инструмента);

проверку наличия и функционирования оборудования для проведения механических испытаний сварных соединений (контролируются акты госповерки испытательных машин).

Примечание. При аттестации сварщиков по сварке нержавеющей сталей требуется наличие оборудования для проведения испытаний на МКК и для анализа содержания ферритной составляющей в металле шва;

проверку наличия и исправности оборудования для проведения практических испытаний, включая освидетельствование постов для тех методов сварки, которые предъявляются для допуска сварщиков;

проверку исправности систем местной (сварочные посты) и общей приточно-вытяжной вентиляции в помещениях для практических испытаний;

проверку исправности КИП для замеров параметров режима сварки, включая межпроходную температуру (контролируются акты поверки);

5 освидетельствование квалификации персонала, занятого при проведении испытаний, включая членов аттестационной комиссии и обслуживающего персонала;

6 освидетельствование помещения, предназначенного для работы членов аттестационной комиссии;

7 проверка наличия контрольных образцов НТД, на которую даны ссылки в программах теоретических и практических испытаний (включая перечни контрольных вопросов).

4.2.6 Если аттестационный центр организован на базе производственного предприятия, выполняющего работы по сварке конструкций под техническим наблюдением Регистра, и его деятельность ограничена проведением аттестации сварщиков собственного предприятия, то процедура признания центра Регистром с оформлением соответствующих документов может не применяться.

4.2.7 Все аттестационные центры, занятые обучением и/или аттестацией рабочих сварщиков сторонних организаций на коммерческой основе с образованием или без образования юридического лица, подлежат признанию Регистром.

По результатам сертификации оформляется Свидетельство о соответствии предприятия (ССП) (форма 7.1.27). При этом взаимные обязательства и обязанности сторон регулируются Договором о техническом наблюдении, прилагаемом к СПП.

4.2.8 Аттестация сварщиков подразделяется на первичную, дополнительную, периодическую и внеочередную.

К первичной аттестации допускаются сварщики не моложе 18 лет, ранее не проходившие испытания на допуск к сварке объектов и оборудования, подлежащего техническому наблюдению Регистра, имеющие свидетельство о присвоении квалификации сварщика и производственный стаж выполнения сварочных работ по присвоенной квалификации не менее 12 мес., а также прошедшие специальную теоретическую и практическую подготовку по программам, составленным индивидуально для каждого вида работ и для каждого способа сварки с учетом специфики работ, по которым сварщик подлежит аттестации.

Дополнительная аттестация сварщиков, прошедших первичную аттестацию, выполняется перед допуском к выполнению работ, не указанных в СДС, а также после перерыва в выполнении соответствующих сварочных работ свыше 6 месяцев.

Периодическую аттестацию проходят все сварщики в целях подтверждения уровня их профессиональной квалификации и продления срока действия СДС в соответствии с требованиями 3.6. Срок периодической аттестации — не реже одного раза в 2 года.

Внеочередную аттестацию проходят сварщики перед допуском к выполнению сварочных работ после временного отстранения от работы за неудовлетворительное качество и нарушение технологии сварки. Срок подготовки для внеочередной аттестации (для дополнительного обучения и тренировки) — не менее одного месяца с даты отстранения от работы.

При дополнительной, периодической и внеочередной аттестациях объем специальной теоретической и практической подготовки устанавливается аттестационной комиссией и подлежит согласованию с Регистром в индивидуальном порядке.

4.2.9 Для проведения Регистром работ по допуску сварщиков администрации предприятия надлежит направить в подразделение Регистра, в регионе деятельности которого планируется проведение процедуры аттестации, заявку, в которой должны быть указаны:

наименование и адрес аттестационного центра, в котором будет проводиться аттестация сварщиков;

список рабочих, подлежащих аттестации, в котором указываются (для каждого аттестуемого) фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы, специальность и квалификационный разряд, стаж работы, по которой предусмотрена аттестация;

копии документов, подтверждающих профессиональную квалификацию рабочих по тому виду работ, на который должна проводиться аттестация;

способ сварки, пространственные положения и другие сведения, необходимые для проведения аттестации и заполнения бланка СДС;

гарантии оплаты услуг Регистра согласно действующим тарифам.

П р и м е ч а н и е . Если в соответствии с заключенным Соглашением (см. 4.2.7) оплата услуг Регистра выполняется через аттестационный центр, заявка на проведение работ может исходить непосредственно от его администрации.

4.3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ДОПУСКЕ СВАРЩИКОВ

4.3.1 Термины и определения.

Аттестация — совокупность действий по определению уровня квалификации сварщика с целью установления возможности его допуска к выполнению конкретного вида сварочных работ.

Аттестационная комиссия — группа специалистов аттестационного центра, ответственная за организацию и достоверность результатов работ по аттестации сварщиков.

Аттестационный центр — компетентная организация, уполномоченная Регистром проводить испытания по аттестации сварщиков согласно требованиям правил Регистра.

Допуск — специальная процедура, предусматривающая установление квалификации сварщика посредством его аттестации и выдачу официального документа — Свидетельства о допуске сварщика (форма 7.1.30), удостоверяющего разрешение на право выполнения сварочных работ на подлежащих техническому наблюдению Регистра объектах в пределах установленной СДС области одобрения.

Заполняющий проход (проходы) — при многослойной сварке валик (валики), наплавленный после корневого прохода и до выполнения облицовочного прохода.

Корневой проход — при многослойной сварке валик (валики) первого слоя, наплавленный в корне шва.

Область одобрения — пределы признания Регистром квалификации сварщика на основании выполненных при аттестации испытаний.

Облицовочный проход — при многослойной сварке валик (валики), видимый на поверхности шва после завершения сварки.

Образец — часть пробы, используемая для проведения разрушающих испытаний.

Подкладка — материал, расположенный с обратной стороны подготовленного к сварке соединения с целью поддержания расплавленного металла шва.

Проба — сваренная деталь, используемая при практических испытаниях по аттестации сварщиков.

Сварщик — лицо, выполняющее сварку металлов. Общее понятие для сварщика ручной сварки различными способами и сварщика-оператора установок для полуавтоматической и автоматической сварки.

Свидетельство о допуске сварщика (СДС) — документ Регистра, удостоверяющий, что конкретный сварщик успешно выдержал испытания по аттестации в объеме требований правил Регистра и допускается к выполнению сварочных работ на конструкциях, подлежащих техническому наблюдению Регистра в пределах определенной в Свидетельстве области одобрения.

Толщина металла шва — толщина металла шва за исключением усиления.

4.3.2 Условные обозначения, относящиеся к технологии сварки и сварочным материалам.

4.3.2.1 Аттестация сварщиков в соответствии с изложенными ниже требованиями производится отдельно для каждого из перечисленных ниже процессов сварки:

M (manual welding) — ручная сварка, при которой подача присадочной проволоки и перемещение сварочной горелки вдоль и поперек шва выполняются сварщиком (вручную);

S (partly mechanized welding) — частично механизированная (полуавтоматическая) сварка, при которой подача сварочной проволоки механизирована, а процесс перемещения горелки вдоль и поперек шва выполняются сварщиком;

A (fully mechanized welding) — полностью механизированная сварка (автоматическая), при которой процессы подачи сварочной проволоки и манипулирования движением сварочной горелки механизированы и выполняются без непосредственного участия сварщика.

T (TIG welding) — сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа.

В том случае, если это установлено условиями контракта, аттестация и допуск сварщиков-операторов автоматической и роботизированной сварки должен выполняться в соответствии с процедурными требованиями аналогичными стандарту ИСО 14732.

4.3.2.2 Аттестация сварщиков проводится отдельно для каждого из способов сварки согласно табл. 4.3.2.2.

Таблица 4.3.2.2

Способы сварки при аттестации сварщика

Обозначение	Способ сварки, применяемый при выполнении сварочных работ		Код по ИСО 4063
М	Ручная сварка	Ручная дуговая сварка покрытыми электродами (SMAW или MMAW) Газовая (ацетиленокислородная) сварка	111 311
S	Частично механизированная сварка	Дуговая сварка сплошной проволокой в среде инертного газа (MIG) Дуговая сварка сплошной проволокой в среде активного защитного газа (MAG) Дуговая сварка порошковой проволокой в среде активного защитного газа (FCAW) Дуговая сварка порошковой проволокой в среде инертного защитного газа Дуговая сварка порошковой проволокой без дополнительной газовой защиты	131 135, 138 ¹⁾ 136 ²⁾ 133 114
A	Полностью механизированная сварка	Дуговая сварка под слоем флюса одним проволочным электродом (SAW) Дуговая сварка под слоем флюса порошковой проволокой Плазменная сварка Электрошлаковая сварка Электрогазовая сварка	121 125 15 72 73
T	Сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа	Дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертного газа (TIG) с присадочной проволокой или без нее	141, 142
¹⁾ Для дуговой сварки плавящимся электродом в среде активного газа переход от сварки проволокой сплошного сечения (135) к сварке проволокой с металлическим наполнителем (138) и наоборот допускается выполнять без проведения дополнительного испытания. ²⁾ Для перехода от сварки проволокой сплошного сечения или проволокой с металлическим наполнителем (135/138) к сварке порошковой проволокой (136) сварщик должен пройти новую аттестацию.			

4.3.2.3 При назначении области одобрения СДС для способов сварки 111, 114, 131, 133, 135, 136 должны применяться условные обозначения типов покрытия электродов, типа проволоки и наполнителя порошковой проволоки в соответствии с изложенными ниже указаниями.

В соответствии со стандартами ИСО 2560 в зависимости от состава тип покрытия электродов (способ сварки 111) обозначается следующими индексами:

- A — кислое (окислительное) покрытие;
- B — основное покрытие;
- C — целлюлозное покрытие;
- R — рутиловое покрытие;
- RA(AR) — смешанное рутилово-кислое покрытие;
- RB — смешанное рутилово-основное покрытие;
- RC — смешанное рутилово-целлюлозное покрытие;
- RR — рутиловое покрытие увеличенной толщины.

Применение сплошной проволоки для способов сварки 131 и 135 обозначается индексом S.

В соответствии со стандартом ИСО 17632 в зависимости от состава тип наполнителя сварочной порошковой проволоки (способы сварки 114, 133 и 136) обозначается индексами согласно указаниям табл. 4.3.2.3.

4.3.2.4 Для обозначения состава защитного газа, применяемого для практических испытаний сварщиков, используются унифицированные со стандартом ИСО 14175 буквенно-цифровые индексы, соответствующие требованиям табл. 6.2.2.5.

4.3.2.5 Для обозначения типа флюса, применяемого для практических испытаний сварщиков, используются унифицированные со стандартом ИСО 14174 буквенные индексы, характеризующие способ изготовления:

- F — плавленный флюс;
- A — агломерированный (керамический) флюс;
- M — смешанные флюсы (различные виды механических смесей и спекаемые флюсы).

Таблица 4.3.2.3

Условные обозначения типов наполнителя сварочной порошковой проволоки согласно стандарту ИСО 17632

Символ	Характеристика	Типы сварного шва	Защитный газ
R	Рутильовый, медленно твердеющий шлак	Одно- и многопроходный	Требуется
P	Рутильовый, быстро твердеющий шлак	Одно- и многопроходный	Требуется
B	Основной	Одно- и многопроходный	Требуется
M	Металлическая крошка	Одно- и многопроходный	Требуется
V	Рутильовый или основной/фтористый	Однопроходный	Не требуется
W	Основной/фтористый, медленно твердеющий шлак	Одно- и многопроходный	Не требуется
Y	Основной/фтористый, быстро твердеющий шлак	Одно- и многопроходный	Не требуется
Z	Другие типы	—	—
Примечание. Описание каждого типа наполнителя приведено в приложении 7.			

4.3.2.6 Для обозначения состава флюса, применяемого для практических испытаний сварщиков, могут использоваться унифицированные со стандартом ИСО 14174 буквенные индексы согласно указаниям табл. 4.3.2.6.

4.3.2.7 Для обозначения наличия присадочного металла, участвующего в формировании шва, при аттестации сварщиков употребляются следующие условные индексы:

wm — сварка с подачей присадочного металла,

nm — сварка без присадочного материала, т. е. шов формируется только за счет расплавления основного металла.

4.3.3 Условные обозначения, относящиеся к основному металлу и типу соединения.

4.3.3.1 Аттестация сварщиков по результатам практических испытаний выполняется применительно к группам типового состава основного металла согласно табл. 4.3.3.1-1, 4.3.3.1-2 и 4.3.3.1-3.

4.3.3.2 Для аттестации сварщиков выделяются в самостоятельные группы следующие особенности выполнения сварных соединений, которые должны кодироваться с применением следующих индексов:

.1 стыковые швы:

A — сварка односторонним швом с применением подкладок;

B — сварка односторонним швом без подкладок;

C — сварка двусторонним швом со строжкой корня;

D — сварка двусторонним швом без строжки корня.

.2 угловые швы — F:

sl — однослойная сварка;

ml — многослойная сварка.

В отношении угловых соединений, сварщики, прошедшие аттестационные испытания по многослойной сварке, могут считаться аттестованными и допущенными к однослойной сварке, но не наоборот.

4.3.4 Условные обозначения, относящиеся к типам проб и пространственным положениям сварки.

4.3.4.1 Для практических испытаний по допуску сварщиков должны применяться унифицированные контрольные сварные соединения — пробы, соответствующие указаниям приложения 1. Геометрические параметры и размеры проб должны указываться с применением следующих индексов:

P — пластина;

T — труба;

D — наружный диаметр трубы;

t — толщина материала пробы сварного соединения (пластины или стенки трубы);

t₁ — толщина материала пробы сварного соединения для способа сварки 1;

t₂ — толщина материала пробы сварного соединения для способа сварки 2;

l₁ — длина пробы сварного соединения;

l₂ — половина ширины пробы сварного соединения;

Таблица 4.3.2.6

Классификация сварочных флюсов по химическому составу компонентов согласно стандарту ИСО 14174^{1,2}

Индекс классификации	Наименование состава	Характеристика химического состава	
		Компоненты	Ограничения по содержанию %, масс
MS	Марганцево-силикатные	MnO+SiO ₂ CaO	min 50 max 15
CS	Кальцево-силикатные	CaO+MgO+SiO ₂ CaO+MgO	min 55 min 15
CG ³	Кальцево-магнєвые	CaO+MgO CO ₂ Fe	max 50 min 2 max 10
CB ³	Кальцево-магнєвые-основные	CaO+MgO CO ₂ Fe	40 — 80 min 2 max 10
CI ³	Кальцево-магнєвые-железные	CaO+MgO CO ₂ Fe	max 50 min 2 15 — 60
IB ³	Кальцево-магнєвые-железные-основные	CaO+MgO CO ₂ Fe	40 — 80 min 2 15 — 60
ZS	Циркониево-силикатные	ZrO ₂ +SiO ₂ +MnO ZrO ₂	min 45 min 15
RS	Рутил-силикатные	TiO ₂ +SiO ₂ TiO ₂	min 50 min 20
AR	Алюминатно-рутиловые	Al ₂ O ₃ + TiO ₂	min 40
AB	Алюминатно-основные	Al ₂ O ₃ + CaO+MgO Al ₂ O ₃ CaF ₂	min 40 min 20 max 22
AS	Алюминатно-силикатные	Al ₂ O ₃ + SiO ₂ + ZrO ₂ CaF ₂ +MgO ZrO ₂	min 40 min 30 min 5
AF	Алюминатно-фтористокальцевые-основные	Al ₂ O ₃ + CaF ₂	min 70
FB	Фтористокальцевые-основные	CaO+MgO+ CaF ₂ +MnO SiO ₂ CaF ₂	min 50 max 20 min 15
Z	—	Любые другие составы	—

¹Состав керамических флюсов, содержащих карбонаты типа CaCO₃ и MgCO₃, должен пересчитываться на содержание CaO и MgO в составе исходных компонентов (в % от их молекулярного веса) и из общего содержания всех компонентов в составе флюса 100 %.

²Состав керамических флюсов, содержащих металлические раскислители типа Si, Mn и/или их сплавы, должен пересчитываться на SiO₂ и MnO (в % от их молекулярного веса) в составе флюса, учитывая их окисление в процессе сварки.

³Количество компонентов, содержащихся в керамическом флюсе, должно быть пересчитано за счет исключения Fe, содержащегося в составе флюса.

l_f — зачетная длина шва пробы сварного соединения;

s_1 — толщина металла шва для способа сварки 1;

s_2 — толщина металла шва для способа сварки 2;

a — расчетная толщина углового шва;

z — размер катета углового шва.

4.3.4.2 Сварка проб сварных соединений выполняется в унифицированных пространственных положениях, соответствующих указаниям приложения 2.

Распределение сталей на группы согласно стандарту ИСО/ТР 15608

Группа	Подгруппа	Тип стали/характеристика
1		Стали с нормативным пределом текучести $R_{eH}^{1)} \leq 460$ МПа и химическим составом, % масс.: ²⁾ C $\leq 0,25$; Si $\leq 0,60$; Mn $\leq 1,80$; Mo $\leq 0,70$; S $\leq 0,045$; P $\leq 0,045$; Cu $\leq 0,40$; Ni $\leq 0,5$; Cr $\leq 0,3$ (0,4 для отливок); Nb $\leq 0,06$; V $\leq 0,10$; Ti $\leq 0,05$
	1.1	Стали с нормативным пределом текучести $R_{eH} \leq 275$ МПа
	1.2	Стали с нормативным пределом текучести $275 \text{ МПа} < R_{eH} \leq 360$ МПа
	1.3	Нормализованные мелкозернистые стали с нормативным пределом текучести $R_{eH} > 360$ МПа
	1.4	Стали стойкие к атмосферной коррозии, у которых химический состав по отдельным элементам может превышать ограничения для группы 1
2		Термомеханически обработанные мелкозернистые стали и стальные отливки с нормативным пределом текучести $R_{eH} > 360$ МПа
	2.1	Термомеханически обработанные мелкозернистые стали и стальные отливки с нормативным пределом текучести $360 \text{ МПа} < R_{eH} \leq 460$ МПа
	2.2	Термомеханически обработанные стали и стальные отливки с нормативным пределом текучести $R_{eH} > 460$ МПа
3		Термоулучшенные (закаленные и отпущенные) стали и дисперсионно упрочняемые стали, за исключением нержавеющих сталей, с нормативным пределом текучести $R_{eH} > 360$ МПа
	3.1	Термоулучшенные (закаленные и отпущенные) стали с нормативным пределом текучести $360 \text{ МПа} < R_{eH} \leq 690$ МПа
	3.2	Термоулучшенные (закаленные и отпущенные) стали с нормативным пределом текучести $R_{eH} > 690$ МПа
	3.3	Дисперсионноупрочняемые стали за исключением нержавеющих сталей
4		Cr-Mo-(Ni) низкованадиевые стали с Mo $\leq 0,7$ % и V $\leq 0,1$ %
	4.1	Стали с содержанием Cr $\leq 0,3$ % и Ni $\leq 0,7$ %
	4.2	Стали с содержанием Cr $\leq 0,7$ % и Ni $\leq 1,5$ %
5		Cr-Mo безванадиевые стали с C $\leq 0,35$ % ³⁾
	5.1	Стали с содержанием 0,75 % $\leq$ Cr $\leq 1,5$ % и Mo $\leq 0,7$ %
	5.2	Стали с содержанием 1,5 % $<$ Cr $\leq 3,5$ % и 0,7 % $<$ Mo $\leq 1,2$ %
	5.3	Стали с содержанием 3,5 % $<$ Cr $\leq 7,0$ % и 0,4 % $<$ Mo $\leq 0,7$ %
	5.4	Стали с содержанием 7,0 % $<$ Cr $\leq 10,0$ % и 0,7 % $<$ Mo $\leq 1,2$ %
6		Cr-Mo-(Ni) высокованадиевые стали
	6.1	Стали с содержанием 0,3 % $\leq$ Cr $\leq 0,75$ %, Mo $\leq 0,7$ % и V $\leq 0,35$ %
	6.2	Стали с содержанием 0,75 % $<$ Cr $\leq 3,5$ %; 0,7 % $<$ Mo $\leq 1,2$ % и V $\leq 0,35$ %
	6.3	Стали с содержанием 3,5 % $<$ Cr $\leq 7,0$ %; Mo $\leq 0,7$ % и 0,45 % $\leq$ V $\leq 0,55$ %
	6.4	Стали с содержанием 7,0 % $<$ Cr $\leq 12,5$ %; 0,7 % $<$ Mo $\leq 1,2$ % и V $\leq 0,35$ %
7		Ферритные, мартенситные или дисперсионноупрочняемые нержавеющие стали с содержанием C $\leq 0,35$ % и 10,5 % $\leq$ Cr ≤ 30 %
	7.1	Ферритные нержавеющие стали
	7.2	Мартенситные нержавеющие стали
	7.3	Дисперсионноупрочняемые нержавеющие стали
8		Аустенитные нержавеющие стали
	8.1	Аустенитные нержавеющие стали с содержанием Cr ≤ 19 %
	8.2	Аустенитные нержавеющие стали с содержанием Cr > 19 %
	8.3	Марганцовистые аустенитные нержавеющие стали с содержанием 4,0 % $<$ Mn $\leq 12,0$ %
9		Легированные никелем стали с содержанием Ni $\leq 10,0$ %
	9.1	Легированные никелем стали с содержанием Ni $\leq 3,0$ %
	9.2	Легированные никелем стали с содержанием 3,0 % $<$ Ni $\leq 8,0$ %
	9.3	Легированные никелем стали с содержанием 8,0 % $<$ Ni $\leq 10,0$ %
10		Аустенитно-ферритные нержавеющие стали (дуплекс стали)
	10.1	Аустенитно-ферритные нержавеющие стали с содержанием Cr $\leq 24,0$ %
	10.2	Аустенитно-ферритные нержавеющие стали с содержанием Cr $> 24,0$ %
11		Стали, соответствующие по составу группе 1, за исключением содержания 0,25 % $<$ C $\leq 0,85$ % ⁴⁾
	11.1	Стали, соответствующие индексу 11, с содержанием 0,25 % $<$ C $\leq 0,35$ %
	11.2	Стали, соответствующие индексу 11, с содержанием 0,35 % $<$ C $\leq 0,5$ %
	11.3	Стали, соответствующие индексу 11, с содержанием 0,5 % $<$ C $\leq 0,85$ %

¹⁾В соответствии с требованиями спецификаций и стандартов на поставку продукции нормируемое значение R_{eH} может быть заменено на $R_{p0,2}$ или $R_{p0,5}$.

²⁾Максимальное суммарное содержание легирующих элементов ограничивается на уровне Cr+Mo+Ni+Cu+V $\leq 0,75$ %.

³⁾«Свободные от ванадия» — означает отсутствие в спецификации на поставку требований по содержанию этого элемента.

⁴⁾Максимальное суммарное содержание легирующих элементов ограничивается на уровне Cr+Mo+Ni+Cu+V ≤ 1 %.

Таблица 4.3.3.1-2

Распределение алюминиевых сплавов на группы согласно стандарту ИСО/ТР 15608

Группа	Подгруппа	Тип сплава/характеристика
21		Чистый алюминий с содержанием примесей или легирующих элементов $\leq 1\%$
22		Нетермоупрочняемые сплавы
	22.1	Алюминиево-марганцевые сплавы
	22.2	Алюминиево-магниевого сплавы с содержанием $Mg \leq 1,5\%$
	22.3	Алюминиево-магниевого сплавы с содержанием $1,5\% < Mg \leq 3,5\%$
	22.4	Алюминиево-магниевого сплавы с содержанием $Mg > 3,5\%$
23		Термоупрочняемые сплавы
	23.1	Алюминиево-магниево-кремниевые сплавы
	23.2	Алюминиево-цинково-магниевого сплавы
24		Алюминиево-кремниевые сплавы с содержанием $Cu \leq 1\%$
	24.1	Алюминиево-кремниевые сплавы с содержанием $Cu \leq 1\%$ и $5\% < Si \leq 15\%$
	24.2	Алюминиево-кремниевые-магниевого сплавы с содержанием $Cu \leq 1\%$, $5\% < Si \leq 15\%$ и $0,1\% < Mg \leq 0,80\%$
25		Алюминиево-кремниевые-медные сплавы с содержанием $5\% < Si \leq 14,0\%$; $1,0\% < Cu \leq 5,0\%$ и $Mg \leq 0,8\%$
26		Алюминиево-медные сплавы с содержанием $2\% < Cu \leq 6\%$
Примечание. Группы 21, 22 и 23 обычно используются в виде деформируемых продуктов (лист, профильный формат, штампованные изделия), а группы 24, 25 и 26 — в виде литых изделий (литейные сплавы).		

Таблица 4.3.3.1-3

Распределение медных сплавов на группы согласно стандарту ИСО/ТР 15608

Группа	Подгруппа	Тип сплава/характеристика
31		Чистая медь
32		Медно-цинковые сплавы
	32.1	Медно-цинковые сплавы, бинарные
	32.2	Медно-цинковые сплавы, комплексные
33		Медно-оловянистые сплавы
34		Медно-никелевые сплавы
35		Медно-алюминиевые сплавы
36		Медно-никелево-цинковые сплавы
37		Низколегированные медные сплавы (содержание других элементов не более 5% и не соответствует характеристикам для групп 31...36)
38		Остальные медные сплавы (содержание других элементов более 5% и не соответствует характеристики для групп 31...36)

4.4 ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЙ ПО ДОПУСКУ СВАРЩИКОВ

4.4.1 Общие требования к порядку проведения испытаний.

Процедура аттестации сварщиков включает в себя сдачу аттестуемым сварщиком теоретического и практического экзаменов.

Аттестацию следует начинать с проведения практического экзамена. Если сварщик не выдерживает практический экзамен, то к дальнейшим экзаменам он не допускается и считается не прошедшим аттестацию.

В процессе сдачи экзамена по теории сварщик должен ответить не менее чем на 15 вопросов, охватывающих основные разделы общих и специальных (по специальности) вопросов. Вопросы подбираются аттестационной комиссией для каждого способа сварки.

Экзамен принимается аттестационной комиссией одним из следующих методов или их комбинацией:

письменная проверка знаний;

устный опрос;

проверка знаний с помощью компьютера;

письменное описание с последующей практической демонстрацией на оборудовании.

Оценка результатов экзамена проводится аттестационной комиссией по системе «сдано/не сдано». Отметке «сдано» соответствуют правильные ответы не менее чем на 80% заданных сварщику

вопросов. Сварщик считается аттестованным, если он успешно прошел практический и теоретический экзамены.

Если сварщик выдержал практический экзамен и не сдал теоретического, то ему разрешается передача данного экзамена по дополнительной заявке в течение полугода со дня первого экзамена, но не ранее чем через две недели после первоначальной даты теоретического экзамена. При повторном отрицательном результате теоретического экзамена сварщик считается не прошедшим аттестацию.

4.4.2 Требования к порядку проведения практических испытаний.

4.4.2.1 Материалы для изготовления проб и сварочные материалы должны соответствовать требованиям части XIII «Материалы» и части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов соответственно.

Практические испытания сварщиков выполняются путем выполнения сварки проб сварных соединений, приведенных в приложении 1.

Выполнение сварки проб сварных соединений должно производиться в присутствии не менее трех членов аттестационной комиссии:

один дипломированный инженер по сварке;

один представитель службы технического контроля с уровнем квалификации, позволяющим давать заключение по результатам контроля внешним осмотром и измерением;

один представитель РС.

4.4.2.2 Перед сваркой производится клеймение проб сварных соединений с присвоением им идентификационного номера, фиксируемого в протоколе испытаний.

Дополнительно на пробе сварного соединения наносится маркировка пространственного положения сварки для всех типов проб, а для труб, свариваемых в фиксированном положении, должна быть отмечена позиция, соответствующая положению сварки на 12 ч.

Сборка деталей соединения под сварку осуществляется сварщиком, проходящим аттестацию. Разрешение на сварку пробы дается членом аттестационной комиссии после приемки качества сборки под сварку.

Аттестационная комиссия может прервать практический экзамен, если сварщиком нарушены условия и технология сварки или если очевидно, что сварщик не в состоянии выполнить сварку пробы в соответствии с требованиями Спецификации и правил Регистра.

4.4.2.3 Сварка проб при проведении практических квалификационных испытаний по допуску сварщиков должна выполняться на основании Спецификации процесса сварки (производителя) установленного образца, которая заполняется в соответствии с реальными условиями выполнения сварочных работ в производственных условиях. При этом должны быть выполнены следующие требования:

сварка проб должна выполняться с применением сварочных процессов, используемых в производстве;

присадочный материал должен соответствовать особенностям сварочного процесса и пространственному положению сварки;

конструктивные элементы подготовки кромок проб сварных соединений для проведения испытаний (угол раскрытия разделки, величина притупления, сборочный зазор) должны быть типичны для используемых в производственной практике;

размеры проб должны быть указаны в Спецификации и соответствовать требованиям приложения 1;

сварочное оборудование должно быть однотипным с используемым в производственной практике;

сварка проб должна выполняться в пространственных положениях и для углов сочленения трубных связей, соответствующих обычно используемым в производстве;

режимы сварки и раскладка валиков в разделке должны соответствовать применяемым в производственной практике;

комбинация основного, присадочного и вспомогательного материалов должна соответствовать обычной производственной практике;

время, затраченное сварщиком на сварку пробы, должно соответствовать обычным нормативам, принятым в производстве;

на зачетной длине пробы должна быть выполнена, по крайней мере, одна операция «стоп-старт» для корневого прохода и верхнего облицовочного слоя шва с обязательной маркировкой места выполнения. Данное требование является обязательным для ручной и полуавтоматической сварки;

если в производственной практике для конкретных сварных соединений (комбинации основного и сварочных материалов) требуется применение предварительного подогрева, контроля погонной энергии или регламентируется требование к минимальной/максимальной межпроходной температуре, то эти параметры технологического процесса должны быть обязательно учтены при сварке проб сварных соединений;

если в производственной практике для конкретных сварных соединений предусмотрена послесварочная термообработка, то выполнение данной операции является обязательным при сварке проб сварных соединений только в том случае, если программа испытаний предусматривает испытание образцов на изгиб. Для остальных случаев послесварочная термообработка проб сварных соединений по согласованию с Регистром может не проводиться;

пробы сварных соединений должны быть однозначно идентифицированы;

допускается удаление незначительных поверхностных дефектов валиков внутренних слоев шва механической зачисткой или другим методом, используемым в производстве только в момент установки перед возобновлением сварки.

4.4.2.4 Толщина металла свариваемых проб, их диаметр для испытаний по сварке трубопроводов должны назначаться с учетом фактического диапазона значений этих характеристик в соответствии с заявкой предприятия и области одобрения Регистром согласно требованиям 4.5.9.

Сборка и сварка стыковых соединений пластин должна обеспечивать отсутствие угловой деформации выполненного сварного соединения (его плоскостность).

При сварке односторонним односторонним угловым швом тавровых соединений пластин и труб расчетная толщина углового шва a должна находиться в следующих пределах в зависимости от толщины t основного металла:

$$0,5t \leq a \leq 0,7t.$$

Для соединений труб минимальная контрольная длина шва должна составлять 150 мм. В том случае, если окружность трубы меньше 150 мм, общее количество проб сварных соединений при испытаниях по допуску не должно превышать трех для одного пространственного положения сварки.

4.4.3 Типы проб для практических испытаний сварщиков.

4.4.3.1 Количество, размеры и конструктивные элементы проб сварных соединений для практических испытаний должны устанавливаться аттестационной комиссией в зависимости от указанной в заявке области работ, на которые аттестуется сварщик, согласно требованиям правил Регистра.

При назначении типа унифицированной пробы сварного соединения, из числа предусмотренных приложением 1, следует руководствоваться изложенными ниже требованиями и пояснениями.

4.4.3.2 Основной пробой, применяемой для допуска к сварке соединений листовых конструкций, является проба P_1 , которая, в зависимости от области одобрения, может выполняться в различных пространственных положениях и конструктивными элементами подготовки кромок.

4.4.3.3 Проба таврового соединения пластин P_2 является дополнительной и применяется в случаях, оговоренных в 4.5.4.2, для допуска сварщиков к выполнению односторонних угловых швов без разделки кромок. К выполнению работ по установке прихваток в пределах области одобрения указанной в СДС могут привлекаться сварщики, прошедшие испытания по аттестации на соответствующих пробах P_1 и/или P_2 . Для сборщиков/сварщиков, занятых только на работах по установке прихваток, могут потребоваться испытания по аттестации на пробах для установки прихваток $P_{1\text{так}}$ и/или $P_{2\text{так}}$ с соблюдением требований к области одобрения для основных переменных параметров.

4.4.3.4 Основной пробой, применяемой для допуска сварщиков к сварке трубопроводов, является проба стыкового соединения труб P_3 , которая, в зависимости от области одобрения, может

выполняться в различных пространственных положениях и с разными конструктивными элементами подготовки кромок.

4.4.3.5 Для допуска сварщиков к выполнению сварки соединений трубопроводов однопроходным угловым швом может применяться проба P_4 . Основные случаи необходимости применения данной пробы рассмотрены в 4.5.5.

4.4.3.6 Для допуска сварщиков к выполнению Т-, Y- и К-образных соединений труб (труба к трубе или труба к пластине) с полным или частичным проваром должна применяться унифицированная проба стыкового соединения с ограничивающим кольцом P_6 . Сварка пробы, если нет других указаний, выполняется в положении Н-LO45.

Примечание. Положение сварки J-LO45 для пробы P_6 может применяться, если область одобрения сварщика предусматривает (согласно заявке на аттестацию) выполнение сварки кольцевых стыков трубопроводов методом на спуск (от 12 часов к 6 часам).

4.4.3.7 Сварка судовых трубопроводов в монтажных условиях, как правило, выполняется в условиях ограниченного доступа к сварному соединению, что требует наличия у сварщика специальной подготовки и соответствующей квалификации. Наличие отметки «Допущен к выполнению сварки трубопроводов в условиях ограниченного доступа» в графе «Область одобрения» (строка положения сварки/тип пробы) СДС сварщика требуется, когда в реальных условиях имеют место следующие условия (независимо друг от друга или в совокупности):

.1 доступ к зоне сварки ограничен в радиальном направлении поверхностью, расположенной параллельно или под некоторым углом к оси трубопровода. Граничное условие: наименьшее расстояние, измеренное по перпендикуляру к оси трубы в плоскости сварного соединения от ее наружной поверхности до ограничивающей доступ к зоне сварки поверхности (одной или нескольких), не превышает 400 мм. Положения сварки, т.е. ориентация оси трубы, должны соответствовать области одобрения;

.2 доступ к зоне сварки ограничен в продольном направлении поверхностью, пересекающей трубу в непосредственной близости от сварного соединения. Граничное условие: наименьшее расстояние, измеренное по перпендикуляру от осевой линии шва по наружной поверхности трубы до пересекающей трубу поверхности, не превышает 100 мм.

Распространение области одобрения СДС на сварку трубопроводов в условиях ограниченного доступа требует обязательного выполнения практических испытаний сварщиков на пробах P_5 . При этом, в отдельных случаях допускается по согласованию с Регистром ограничиваться сваркой пробы P_6 .

4.4.3.8 Испытание по сварке сочленения труб на пробе P_7 является дополнительным при допуске сварщиков к выполнению работ по сварке высоконагруженных решетчатых конструкций из труб и предполагает наличие у сварщика допуска к сварке Т-, Y- и К-образных соединений труб соответствующего диаметра и толщины стенки. Данный вид испытаний обязателен при допуске сварщиков к сварке соединений труб с наружным диаметром присоединяемого патрубка $D_2 \geq 200$ мм, толщине его стенки $t_2 \geq 12$ мм и углом между осями труб менее 70° .

Рекомендуемые размеры пробы P_7 :

наружный диаметр основной трубы $D_1 \geq 1,5D_2$;

наружный диаметр привариваемой трубы $D_2 = 200 \dots 300$ мм, толщина стенки привариваемой трубы $t_2 \geq 20$ мм.

Корневой проход и, по крайней мере, 4 последующих прохода должны выполняться в секторе 180° от положения 6 часов к 12 часам. Контроль пробы P_7 выполняется методами магнитопорошковой или капиллярной дефектоскопии в сочетании с контролем макрошлифов. От пробы должно быть отобрано 4 макрошлифа, соответствующих положениям сварки 3, 6, 9 и 12 часов.

Примечания: 1. Ультразвуковой контроль пробы P_7 может выполняться с применением дополнительно одобренной схемы и методики его проведения.

2. Для допуска к сварке узлов сочленений труб с параметрами, не подпадающими под применение пробы P_7 , достаточным считается проведение практических испытаний на пробе P_6 , а для тонкостенных труб ($t_2 < 3$ мм) различных вариантов исполнения — проб P_3 и P_4 .

4.4.3.9 Проба Р₈ применяется для допуска сварщиков к ремонту дефектов отливок и поковок. При этом конкретные размеры и материал для изготовления пробы подлежат дополнительному уточнению аттестационной комиссией и согласуются с Регистром в индивидуальном порядке.

Примечание. Рекомендуется совмещать испытания на допуск к ремонту отливок и поковок с испытаниями на допуск к сварке листовых конструкций или трубопроводов тем же способом сварки и для той же группы основного металла.

4.4.4 Методы оценки результатов практических испытаний сварщиков.

4.4.4.1 После завершения сварки каждая проба должна быть подвергнута испытаниям согласно указаниям табл. 4.4.4.1 в исходном состоянии после сварки. Перед вырезкой образцов для испытаний на изгиб и излом необходимо провести визуальный осмотр сварных швов. Испытания образцов должны проводиться в присутствии инспектора Регистра.

Таблица 4.4.4.1

Методы контроля проб сварных соединений при практических испытаниях сварщиков													
Методы контроля		Тип пробы сварного соединения											
		P ₁		P _{1так}	P ₃		P ₂ и P ₄	P _{2так}	P ₅ и P ₆		P ₇	P ₈	
		3 ≤ t < 12	t ≥ 12		3 ≤ t < 12	t ≥ 12			3 ≤ t < 12	t ≥ 12		C ₁ и C ₂	C ₃ и C ₄
Внешний осмотр и измерение		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Радиографический контроль		+ ^{1, 2}	+ ^{1, 2}	—	+ ^{1, 2}	+ ^{1, 2}	—	—	+ ^{1, 2}	+ ^{1, 2}	—	+	—
Ультразвуковой контроль		+ ²	+ ²	—	+ ²	+ ²	—	—	+ ²	+ ²	+	+	—
Испытание на изгиб	Корень и верх шва	+ ^{1, 3}	—	—	+ ^{3, 4}	—	—	—	+ ^{1, 3, 4}	—	—	—	—
	Боковой	—	+ ^{1, 3}	—	—	+ ^{1, 3, 4}	—	—	—	+ ^{1, 3, 4}	—	—	—
Испытание на излом		+ ^{1, 3}	+ ^{1, 3}	+ ⁵	+ ^{1, 3, 4}	+ ^{1, 3, 5}	+ ⁶	+ ⁵	+ ^{1, 3, 4}	+ ^{1, 3, 4}	—	—	—
Осмотр макрошлифов		—	—	—	—	—	+ ⁶	—	+ 1 шт.	+ 1 шт.	+ 3 шт.	+ 3 шт.	—
Магнитопорошковый или капиллярный		—	—	—	—	—	+ ⁶	—	—	—	+	+	—
¹Для контроля сплошности металла сварных соединений применяется радиографический контроль или испытания на статический излом (или изгиб), но не оба метода одновременно. ²Для толщин 8 мм и более радиографический контроль может быть заменен на ультразвуковой за исключением аустенитных и аустенитно-ферритных сталей (группы 8 и 10, соответственно), а также алюминиевых и медных сплавов. ³В том случае, если качество металла шва контролируется радиографическим или ультразвуковым методом (а не испытаниями на излом или изгиб) для безшлаковых методов сварки 131, 135, 133, 136 (оба только для порошковых проволок с металлическим наполнителем — М), 141 и 311 обязательным является проведение испытаний на изгиб или излом. ⁴Для проб стыковых соединений труб с наружным диаметром $D \leq 25$ мм испытания на изгиб или излом могут быть заменены испытанием на растяжение испытуемой пробы с отверстиями (см. рис. 4.4.4-2). ⁵По усмотрению Регистра могут потребоваться дополнительные испытания. ⁶Допускается вместо испытаний сварного шва на излом контролировать его качество магнитопорошковый или капиллярным методами в сочетании с осмотром, как минимум, двух макрошлифов.													

В том случае, если в процессе испытаний по аттестации использовались остающиеся подкладки, то они должны быть удалены перед разрушающими (механическими) испытаниями.

Контрольные образцы для проверки макроструктуры должны быть протравлены с одной стороны для ясного выявления границ зоны термического влияния и шва. Полировки поверхности не требуется.

В соответствии с указаниями примечания 3 к табл. 4.4.4.1 для бесшлаковых способов сварки должны быть дополнительно испытаны два образца на изгиб (один от поверхности и один от корня шва или два на боковой изгиб) или два образца на излом (один со стороны поверхности и один со стороны корня шва).

4.4.4.2 Пробы стыковых соединений пластин Р₁. Сплошность металла шва проб стыковых соединений пластин должна контролироваться радиографическим методом, а по согласованию с Регистром для толщин 8 мм и более допускается применение ультразвукового контроля.

Альтернативно неразрушающему контролю для проверки сплошности металла шва могут применяться испытания на излом или статический изгиб.

В случае применения испытаний на излом проба сварного соединения должна быть разрезана на образцы равной ширины с выделением зачетной длины шва и образцов в отход концов пластины согласно рис. 4.4.4.2-1, *а*. При этом вся зачетная длина пробы должна быть испытана путем разрушения изгибом образцов с размерами согласно рис. 4.4.4.2-1, *б* таким образом, чтобы излом составлял единое целое.




Рис. 4.4.4.2-1

- Испытания на излом образцов из пробы стыкового соединения пластин P_1 :
- а* — схема вырезки образцов (зачетная длина шва l_f делится на четное число образцов);
 - б* — профили надрезов при изготовлении образцов на излом по ИСО 9017;
 - в* — образец для испытаний на излом с боковыми надрезами типа «*q*»

В случае применения односторонней сварки без остающихся подкладок половина зачетной длины пробы должна быть испытана на образцах с приложением нагрузки со стороны верхней части шва, а другая половина — со стороны корня шва согласно рис. 4.4.4.2-2.

В случае применения контроля сплошности металла шва путем проведения испытаний на изгиб схема вырезки и количество контрольных образцов зависят от их типа (поперечные или образцы на боковой изгиб).

При первоначальной аттестации испытываются два контрольных образца на изгиб с растяжением с лицевой стороны шва и два образца на изгиб с растяжением со стороны корня шва, а для продления срока действия свидетельства испытывают один контрольный образец на изгиб с растяжением с лицевой стороны шва и один контрольный образец на изгиб с растяжением со стороны корня шва. Для толщин 12 мм и более допускается использовать четыре образца для испытаний на боковой изгиб (или два образца для продления свидетельства) толщиной 10 мм.

В случае выполнения испытаний только на боковой изгиб должно быть подвергнуто испытаниям не менее четырех образцов с равномерным расположением вдоль зачетной длины пробы. По




Рис. 4.4.4.2-2

Схема проведения испытаний на излом образцов из пробы стыкового соединения пластин P_1 :
 а — с растяжением со стороны корня шва; б — с растяжением со стороны усиления шва;
 в — альтернативные типы образцов для испытаний на излом с продольным надрезом по центру шва типа «q»
 с растяжением со стороны корня и усиления шва

крайней мере, один образец для испытаний на изгиб должен быть взят из зоны соответствующей операции «стоп-старт». Размеры образцов и схема испытаний на изгиб должны соответствовать требованиям 2.2.5.1 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и рис. 4.4.4.2-3.

4.4.4.3 Пробы тавровых соединений пластин P_2 . Сплошность металла шва проб тавровых соединений пластин должна проверяться путем испытаний на излом образцов согласно рис. 4.4.4.3. Для проведения испытаний проба должна быть разрезана на несколько образцов с выделением зачетной длины шва и отрезкой в отход концов пластин на расстоянии 25 мм от каждого края согласно рис. 4.4.4.3, а, каждый образец должен быть подвергнут испытаниям в соответствии со схемой рис. 4.4.4.3, б и проверен после разрушения. Для инициирования разрушения образцов по центру шва, особенно для вязких материалов (например, алюминий и медь), на образцы могут быть нанесены продольные надрезы квадратного или остроугольного сечения (см. рис. 4.4.4.3, в). При этом толщина углового шва на контролируемой пробе должна составлять не менее 80 % от первоначального значения. В отдельных случаях допускается применение предварительного охлаждения образцов для перехода металла шва в хрупкое состояние.

Допускается вместо испытаний сварного шва на излом контролировать его качество магнитопорошковым или капиллярным методом контроля в сочетании с контролем макрошлифов. В этом случае должно быть изготовлено не менее двух макрошлифов (вырезаются из различных участков). Один макрошлиф должен быть взят из положения, соответствующего операции «стоп-старт» на длине пробы.

4.4.4.4 Пробы стыковых соединений труб P_3 . Сплошность металла шва проб стыковых соединений труб должна контролироваться радиографическим методом, а по согласованию с Регистром для толщин не менее 8 мм и при возможности выполнения допускается применение ультразвукового контроля. При этом для бесшлаковых способов сварки 131, 135, 133, 136 (два последних только для проволок с металлическим наполнителем — М), 141 и 311 число




Рис. 4.4.4.2-3

Размеры образцов и схема проведения испытаний на статический изгиб с растяжением поверхности шва (а), корня шва (б) и на боковой изгиб (в) из проб стыковых соединений листов P_1 и труб P_3 , P_5 и P_6




Рис. 4.4.4.3

Испытания на излом образцов из пробы таврового соединения пластин P_2 :
 а — схема вырезки образцов (l_f — зачетная длина шва); б — возможные схемы проведения испытаний;
 в — образец для испытаний с продольным надрезом по центру шва типа «q»

дополнительных образцов на излом или поперечный изгиб зависит от положения сварки при аттестации. Для пространственных положений РА и РС должны быть подвергнуты испытаниям по одному образцу для изгиба корня и верха шва (см. рис. 4.4.4.4-1, а). Для всех других положений сварки должны быть подвергнуты испытаниям по два дополнительных образца для изгиба корня и верха шва (см. рис. 4.4.4.4-1, б).




Рис. 4.4.4.4-1

Схема вырезки образцов из проб стыковых соединений труб Р₃, Р₅ и Р₆:

- а) для положений сварки РА и РС (1, 2 – места отбора образцов на излом или изгиб; l_f – зачетная длина шва);
 б) для положений сварки РF, РG, Н-L045 и J-L045 (1, 2, 3, 4 – места отбора образцов на излом или изгиб;

l_f – зачетная длина шва);

- в) образец для испытаний на излом с боковым надрезом типа «q»

$$t \geq 1,8 \text{ mm: } d = 4,5 \text{ mm}$$

$$t < 1,8 \text{ mm: } d = 3,5 \text{ mm}$$

Альтернативно неразрушающему контролю для проверки сплошности металла шва могут применяться испытания на излом или статический изгиб. При испытаниях на излом должна быть подвергнута контролю вся зачетная длина пробы (см. рис. 4.4.4.4-1, а), для чего должно быть испытано не менее четырех образцов с размерами согласно рис. 4.4.4.4-1, в. Если диаметр трубы слишком мал (зачетная длина шва менее 150 мм) и не позволяет изготовить требуемое число образцов, то должны быть изготовлены и подвергнуты испытаниям дополнительные пробы согласно указаниям 4.4.2.4.

Для обеспечения разрушения образцов на излом по металлу шва допускается снятие усиления шва с нанесением надреза с обоих концов образца согласно рис. 4.4.4.4-1, в.

В случае применения технологии односторонней сварки без остающихся подкладок половина зачетной длины пробы должна быть испытана на образцах с приложением нагрузки со стороны верхней части шва, а другая половина — со стороны корня шва согласно рис. 4.4.4.2-2.

При применении контроля сплошности металла шва путем проведения испытаний на изгиб схема вырезки и количество образцов зависят от их типа и регламентируются аналогично требованиям 4.4.4.2 для стыковой пробы пластин. При этом при выполнении испытаний только на боковой изгиб места вырезки образцов принимаются согласно рис. 4.4.4.4-1, б.

Для проб стыковых соединений труб с наружным диаметром $D \leq 25$ мм испытания на излом или изгиб могут быть заменены на испытания на растяжение пробы сварного соединения с отверстиями и снятым усилением шва согласно рис. 4.4.4.4-2. При этом отверстия не должны




Рис. 4.4.4.4-2

Образец для испытаний на растяжение стыковых соединений труб с наружным диаметром $D \leq 25$ мм

располагаться в зоне шва соответствующей операции «стоп-старт», а для инициирования плоскости разрушения по центру металла шва допускается вместо отверстий или дополнительно к ним применять круговой надрез типов «q» или «s» согласно ИСО 9017 (см. рис. 4.4.4.2-1, б).

4.4.4.5 Пробы соединений труб угловым швом Р₄. Сплошность металла шва проб соединений труб угловым швом должна проверяться путем испытаний на излом не менее четырех образцов согласно рис. 4.4.4.5. Допускается вместо испытаний углового шва на излом выполнять контроль его качества магнитопорошковым или капиллярным методами в сочетании с контролем макрошлифов. Для положений сварки РА, РВ и РD достаточно изготовления и испытаний, по крайней мере, двух макрошлифов (один из зоны соответствующей операции «стоп-старт»), а для положений сварки РF и РG макрошлифы в количестве четырех штук должны быть изготовлены из участков шва, соответствующих положениями 0°, 90°, 180° и 270°.




Рис. 4.4.4.5

Подготовка и схема проведения испытаний на излом образцов пробы соединения труб угловым швом Р₄

4.4.4.6 Пробы стыковых соединений труб в условиях ограниченного доступа Р₅ и Р₆. Контроль проб, имитирующих сварку стыковых соединений труб в условиях ограниченного доступа к шву, должен выполняться аналогично испытаниям проб стыковых соединений Р₃ (см. 4.4.4.4).

При этом для пробы Р₅ требуется дополнительно изготовить один макрошлиф в районе вырезки от 225° до 270°.

Вырезка образцов из пробы Р₆ должна выполняться в соответствии с указаниями рис. 6 приложения 1.

4.4.4.7 Проба узла сочленения труб Р₇. Контроль сплошности сварных соединений узла сочленения труб должен выполняться по всей зачетной длине шва следующими методами:

магнитопорошковая или капиллярная (для немагнитных материалов) дефектоскопия;

ультразвуковой или радиографический контроль (в зависимости от технической возможности применения каждого метода).

Кроме того, из участков сварного соединения, соответствующих положениям 135° , 180° и 225° , должны быть изготовлены три макрошлифа.

4.4.4.8 Проба-имитатор ремонта поковок и отливок P_8 . Сплошность металла швов C_1 и C_2 пробы (см. рис. 8 приложения 1), имитирующих исправление протяженного и точечного дефектов, должна контролироваться по всей их протяженности следующими методами контроля:

радиографическим;

ультразвуковым;

контролем макрошлифов, изготовленных в количестве 2 шт. из шва C_1 и 1 шт. из шва C_2 .

4.4.4.9 Пробы для установки прихваток P_{1tack} и P_{2tack} должны контролироваться следующими методами:

внешним осмотром и измерением;

испытанием на излом не менее 3-х образцов от каждой пробы.

4.4.5 Критерии оценки результатов практических испытаний сварщиков.

4.4.5.1 Оценка качества сварных соединений при контроле внешним осмотром и измерением.

4.4.5.1.1 Общие требования.

Контролю внешним осмотром и измерением подвергается непосредственно поверхность шва и прилегающая к нему зона основного металла на расстоянии не менее 20 мм от границы сплавления по всей протяженности сварного соединения.

Контроль внешним осмотром и измерением обычно следует выполнять без применения специальных оптических приборов. В сомнительных случаях допускается применение луп не более чем с десятикратным увеличением.

Если при контроле сварного соединения методом внешнего осмотра и измерения обнаружены трещины или их признаки, то дальнейшую дефектоскопию пробы рекомендуется проводить с применением:

магнитопорошкового метода контроля или капиллярной дефектоскопии;

шлифовки поверхности с последующим травлением реактивом, применяемым для выявления макроструктуры.

Глубину подрезов, высоту бугристости и чешуйчатости следует проверять сравнением швов с эталонами при помощи специальных шаблонов или путем снятия слепка. Последний разрезают таким образом, чтобы проверяемый размер находился в плоскости надреза. При этом измерения западаний между валиками и между швом и основным металлом следует производить на базе 12 мм, бугристости и чешуйчатости — между вершинами бугров и чешуек.

Измерения сварных соединений должны производиться в местах, где при внешнем осмотре предполагаются отклонения от установленных размеров. На длине пробы сварного соединения, должно быть выполнено не менее трех замеров геометрических параметров сварного соединения.

4.4.5.1.2 Перед контролем сварных соединений внешним осмотром и измерением должна быть выполнена проверка:

полноты удаления всех брызг металла с контролируемой поверхности;

отсутствия на лицевой и корневой стороне шва следов абразивной зачистки;

наличия маркировки в местах операции «стоп-старт» для корневого прохода и верхнего облицовочного слоя шва;

наличия на пробе сварного соединения обязательной и дополнительной маркировки согласно указаниям 4.4.2.2.

Если с Регистром не согласовано иное, оценка качества сварных соединений по результатам контроля внешним осмотром и измерением должна выполняться для уровня качества «В» по соответствующим основному металлу международным стандартам:

ИСО 5817 для соединений из стали, а также никелевых и титановых сплавов (см. табл. 3.4.2.1 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов);

ИСО 10042 для соединений из алюминиевых и медных сплавов (см. табл. 3.5.2.1 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов).

При этом для следующих типов наружных дефектов, допустимым является снижение критериев оценки до уровня качества «С»: натек, чрезмерное проплавление корня шва, превышение выпуклости шва, превышение расчетной толщины шва.

4.4.5.2 Оценка качества сварных соединений при радиографическом контроле.

4.4.5.2.1 Общие требования по контролю.

Для контроля проб сварных соединений предпочтительным является применение рентгенографического метода. Если с Регистром не согласовано иное, требования к проведению и параметрам радиографического контроля должны соответствовать требованиям стандарта ИСО 17636 для класса контроля В (см. 3.2.4 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов).

4.4.5.2.2 Если с Регистром не согласовано иное, оценка качества сварных соединений по результатам радиографического контроля должна выполняться для приемлемого уровня 1 по соответствующим основному металлу международным стандартам:

ИСО 10675-1 для соединений из стали, а также никелевых и титановых сплавов (см. табл. 3.4.5.3 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов);

ИСО 10675-2 для соединений из алюминиевых и медных сплавов (см. табл. 3.5.4.3 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов).

4.4.5.3 Оценка качества сварных соединений по результатам ультразвукового контроля.

Ультразвуковой контроль проб сварных соединений должен выполняться в соответствии с признанными Регистром национальными стандартами.

Схема прозвучивания сварного соединения по числу направлений сканирования и применяемым ракурсам (углам ввода наклонных ПЭП) должна соответствовать требованиям для уровня контроля В в соответствии с указаниями стандартов ИСО 17640 или EN 1712.

Если с Регистром не согласовано иное, оценка результатов ультразвукового контроля должна выполняться на соответствие приемлемым уровням, основанным на длине и амплитуде эхо-сигнала в соответствии с требованиями стандарта ИСО 11666 с учетом изложенных ниже требований по их применению и трактовке результатов контроля, соответствующим указаниям 5.1 упомянутого стандарта.

Все дефекты, уровень эхо-сигнала от которых превышает контрольный уровень чувствительности, должны быть оценены с определением характеристик согласно стандарта ИСО 23279 стадия 3 с целью выявления плоскостных (двумерных) несплошностей. Все установленные плоскостные (двумерные) несплошности считаются недопустимыми. Оценка остальных несплошностей выполняется для приемлемого уровня 2 (AL-2) согласно стандарта ИСО 11666 (см. табл. 3.4.6.1 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов).

4.4.5.4 Оценка качества сварных соединений по результатам испытаний на статический изгиб.

При испытаниях образцов сварных соединений из судостроительных и высокопрочных сталей на статический изгиб следует руководствоваться требованиями табл. 4.4.5.4-1. Для случаев, не регламентированных требованиями табл. 4.4.5.4-1, необходимо руководствоваться следующими указаниями:

для сталей с номинальным значением относительного удлинения $A_5 \geq 20$ % диаметр пуансона или внутреннего ролика d должен быть равен $4t_s$ и угол загиба 180° , а для основного металла с относительным удлинением $A_5 < 20$ % следует руководствоваться зависимостью

$$d = (100/A_5 - 1)t_s,$$

где d — диаметр пуансона или внутреннего ролика, мм;

t_s — толщина гибового образца, мм;

A_5 — минимальное значение относительного удлинения при растяжении согласно спецификации на материал (номинальное значение), %;

Таблица 4.4.5.4-1

Требования к проведению испытаний на статический изгиб для судостроительных и высокопрочных сталей

Категория основного металла	Соотношение d/t_s	Угол загиба, град
A...E	4	180
A32...F32	4	180
A36...F36	4	180
A40...F40	4	180
A420...F420	5	180
A460...F460	5	180
A500...F500	5	180
A550...F550	6	180
A620...F620	6	180
A690...F690	6	180

для меди и медных сплавов диаметр пуансона или внутреннего ролика должен составлять $4t_s$, а угол загиба 180° , если низкая пластичность основного металла или металла шва не налагает других ограничений;

для судостроительных алюминиевых сплавов диаметр пуансона или внутреннего ролика определяется требованиями табл. 4.4.5.4-2.

Таблица 4.4.5.4-2

Требования к проведению испытаний на статический изгиб для судостроительных алюминиевых сплавов

Категория алюминиевого сплава	Соотношение d/t_s для состояния поставки				Угол загиба, град
	O/H111	H112; H116; H32; H34; H36	T4	T5; T6	
Международные сплавы					
5754	3	4	—	—	180
5086; 5083; 5383; 5456; 5059	6	6	—	—	180
6005A; 6061; 6082	4	—	6	7	180
Национальные сплавы					
1530	3	4	—	—	180
1550; 1561; 1565ч; 1575	6	6	—	—	180

После выполнения изгиба образца на требуемый угол на его поверхности не должно возникать дефектов протяженностью более 3,0 мм. Образовавшиеся на кромках образца дефекты длиной до 3,0 мм не принимаются во внимание и не вносятся в протокол испытаний.

4.4.5.5 Оценка качества сварных соединений по результатам испытаний на излом.

4.4.5.5.1 После проведения испытаний на излом стыковых сварных соединений должен быть выполнен контроль внешним осмотром и измерением поверхности излома. Выявленные дефекты подлежат оценке по уровню качества В в соответствии со стандартом ИСО 5817.

4.4.5.5.2 Оценка качества тавровых сварных соединений производится на наличие трещин, пористости и пор, посторонних включений, несплавлений и неполного проплавления. Выявленные дефекты подлежат оценке по уровню качества В в соответствии со стандартом ИСО 5817.

4.4.5.6 Контроль макрошлифов.

Макрошлифы должны быть изготовлены таким образом, чтобы их рабочая поверхность захватывала всю площадь шва и прилегающий к линии сплавления участок основного металла шириной не менее 15 мм. Реактив, применяемый для травления, должен позволять четко идентифицировать границы шва и отдельных валиков, линию сплавления, зону термического влияния, а также прилегающий участок основного металла. При осмотре макрошлифов подлежат контролю:

- форма и геометрические размеры шва;
- форма и размер провара основного металла;
- наличие подрезов основного металла и утяжки в корне одностороннего шва;

наличие внутренних недопустимых дефектов в шве и околошовной зоне на расстоянии 10 мм от границы зоны термического влияния.

На шлифах может быть допущено наличие дефектов, тип и размеры которых не выходят за рамки требований 4.4.5.1 и 4.4.5.2. При этом, сумма проекций всех дефектов (наружных и внутренних) в направлении расчетной толщины не должна превышать 0,15t или 0,15a, но не более 4,0 мм для всех групп сталей и алюминиевых сплавов.

4.4.6 Порядок проведения повторных испытаний.

4.4.6.1 В тех случаях, когда аттестационной комиссией достоверно установлено, что неудовлетворительный результат первичных практических испытаний обусловлен причинами, не связанными с квалификацией сварщика (например, неисправности сварочного оборудования, дефекты покрытия сварочных электродов и т.п.), то сварщик должен быть допущен к повторным испытаниям на том же количестве проб. При этом качество основного и сварочных материалов, а также исправность сварочного оборудования должны быть тщательно проверены членами аттестационной комиссии. В случае несоответствия образца требованиям к размерам вследствие некачественной машинной обработки следует подготовить новый образец, который должен быть сварен и испытан в установленном порядке.

4.4.6.2 Если установлено, что неудовлетворительный результат первичных испытаний связан с недостаточной квалификацией сварщика и обусловлен неудовлетворительными результатами испытаний более чем на одном образце, то сварщик может быть допущен к повторной аттестации после дополнительного обучения и тренировок общей продолжительностью не менее одной недели.

4.4.6.3 Если результаты испытаний одного из испытанных образцов не удовлетворяют установленным для данного вида испытаний требованиям, то должно быть изготовлено и испытано удвоенное количество образцов данного вида. Образцы для дополнительных испытаний могут быть отобраны из запаса имеющейся пробы или должна быть сварена новая проба в аналогичных условиях.

4.4.6.4 В том случае, если два дополнительных образца, изготовленные согласно требованиям 4.4.6.3, показали удовлетворительные результаты, то испытания считаются выполненными с удовлетворительной оценкой.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний хотя бы для одного из дополнительных образцов сварщик признается не выдержавшим практических испытаний и должен быть подвергнут повторным испытаниям в установленном порядке.

4.4.6.5 При дополнительных испытаниях образцов на изгиб, а также шлифов, изготовленных из неповоротных стыковых соединений труб (положения PF, PG и H-L045, J-L045 для проб P₃ и P₅, а также пробы P₆ и P₇), следует сохранять место отбора образцов из пробы, соответствующее положению сектора сварки, для которого были получены неудовлетворительные результаты при первоначальных испытаниях.

4.4.6.6 В том случае, если объем первоначальных испытаний предусматривал изготовление нескольких проб (одного типа для разных пространственных положений или различного типа), а неудовлетворительные результаты были получены только для одной из этих проб, то повторные испытания согласно 4.4.6.2 могут проводиться только применительно к пробе, на которой был получен отрицательный результат. При этом, по требованию Регистра объем повторных испытаний может быть увеличен до удвоенного по сравнению с первоначальным.

4.4.6.7 При неудовлетворительных результатах повторных практических испытаний сварщик считается не прошедшим аттестацию. Порядок допуска сварщика к новой аттестации решается аттестационной комиссией в индивидуальном порядке с учетом установленных профессиональных недостатков. В любом случае, время для тренировок и приобретения необходимых практических навыков между аттестациями должно составлять не менее одного месяца.

4.5 ОБЛАСТЬ ОДОБРЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

4.5.1 Оценка квалификационных навыков сварщиков при проведении практических испытаний и при определении области одобрения СДС основывается на следующих основных переменных параметрах технологического процесса сварки:

- .1 способ и процесс сварки;
- .2 тип изделия/конструкция (пластина и труба);
- .3 тип шва (стыковой и угловой);
- .4 группа основного металла;
- .5 сварочный материал;
- .6 конструктивные размеры сварного соединения (толщина материала и наружный диаметр трубы);
- .7 пространственные положения сварки;
- .8 особенности технологического процесса сварки (наличие подкладок, односторонняя сварка, двусторонняя сварка, однослойная сварка, многослойная сварка, левосторонняя и правосторонняя сварка).

При этом в самостоятельные виды дополнительных испытаний выделяются:

сварка труб в условиях ограниченного доступа (см. 4.4.3.7);

сварка узлов сочленений труб (см. 4.4.3.6 и 4.4.3.8);

ремонт дефектов отливок и поковок (см. 4.4.3.9).

Сварка проб сварных соединений выполняется, как правило, с применением для каждого практического испытания одного значения всех из перечисленных выше основных переменных параметров технологического процесса сварки. Исключение составляют комбинация двух или более способов сварки на одной пробе (см. 4.5.2), а также размеры пробы и пространственные положения сварки (см. 4.5.7 и 4.5.8).

4.5.2 Каждое практическое испытание, как правило, ограничивается областью одобрения для одного способа/процесса сварки, обозначаемого индексами согласно требованиям 4.3.2.1 и 4.3.2.2.

Изменение способа сварки при производстве продукции требует проведения новых испытаний по допуску сварщиков.

В том случае, если в производственных условиях сварка конкретного соединения выполняется одним сварщиком с применением комбинации из двух и более способов сварки, то практические испытания по допуску могут проводиться следующими способами:

.1 изготовление пробы при испытаниях производится с применением комбинации двух или более способов сварки аналогично производственной практике (например, корень шва — односторонняя сварка без подкладок неплавящимся электродом в среде инертного газа, заполнение разделки — ручная сварка покрытыми электродами);

.2 при испытаниях по допуску выполняется сварка двух проб для отдельной аттестации сварщика на каждый способ сварки.





Область одобрения СДС по толщинам основного металла для комбинации двух способов/процессов сварки приводится в табл. 4.5.2 (см. также табл. 4.5.7.1).

Следует учитывать, что применение любого из вариантов аттестации для комбинации двух или более способов/процессов сварки не должно приводить к снижению требований к объему контроля проб сварных соединений, установленному требованиями табл. 4.4.4.1 для испытаний на изгиб.

Примечание. Допускается изготовление и испытание проб с применением комбинации из двух или более способов одним или разными сварщиками вариантами, отличными от 4.5.2.1 и 4.5.2.2.

Таблица 4.5.2

Диапазон толщин основного металла, подлежащих одобрению
для комбинации двух способов/процессов сварки стыковых соединений

Схема сварки (комбинации процессов сварки) при проведении испытаний	Диапазон толщин для одобрения	
	Каждого процесса/способа сварки	Комбинации двух процессов/способов сварки
 1 – процесс сварки 1 (В) 2 – процесс сварки 2 (А)   2 – процесс сварки 2 3 – сварка с подкладками (А) 4 – сварка без подкладок (В)  1 – процесс сварки 1	В соответствии с табл. 4.5.7-1 Для процесса сварки 1: $t = s_1$ Для процесса сварки 2: $t = s_2$ В соответствии с табл. 4.5.7-1 Для процесса сварки 1: $t = t_1$ Для процесса сварки 2: $t = t_2$	В соответствии с табл. 4.5.7-1 $t = s_1 + s_2$ В соответствии с табл. 4.5.7-1 $t = t_1 + t_2$ Процесс сварки 1: только для сварки корневой области шва

4.5.3 Тип пробы для практических испытаний в соответствии с указаниями 4.4.3 назначается в зависимости от типа изделия/конструкции (пластина или труба) на сварку которого допускается сварщик. При этом следует руководствоваться указаниями табл. 4.5.8 по области одобрения СДС с учетом следующего:

1 одобрение на сварку труб с наружным диаметром $D > 25$ мм распространяется на сварку пластин;

2 одобрение на сварку пластин распространяется на сварку труб:

с наружным диаметром $D \geq 150$ мм — для положений сварки РА, РВ и РС;

с наружным диаметром $D \geq 500$ мм — для всех положений сварки.

4.5.4 Область одобрения СДС по типу шва (стыковой или угловой) должна определяться с учетом изложенных ниже указаний.

4.5.4.1 Область одобрения СДС на сварку стыковых швов может быть распространена на сварку других видов стыковых соединений и швов с учетом требований 4.5.9, за исключением случаев, требующих проведения дополнительных испытаний (см. 4.5.1).

4.5.4.2 Одобрение сварщика на сварку стыковых швов, как правило, может быть распространено на сварку угловых швов. Проведение отдельных испытаний по сварке угловых швов на пробах Р₂ или Р₄ требуется в следующих случаях:

1 сварщик согласно заявке предприятия (изготовителя), аттестуется только для этих видов соединений;

2 по требованию Регистра в том случае, если в производственной практике основной объем работ выполняется сварщиком на угловых швах.

Примечание. Данное требование не распространяется на сварку угловых швов с частичным или полным проваром, когда предусмотрена разделка кромок под сварку. Условием для допуска к сварке таких швов является, как правило, распространение области одобрения СДС на сварку стыковых швов для идентичных условий.

4.5.4.3 Область одобрения СДС для дополнительных видов испытаний определяется в общем порядке по всем основным переменным параметрам с учетом следующих уточнений:

.1 одобрение для стыковых соединений труб для пробы Р₆ распространяется на сварку узлов сочленений труб (патрубков) с углом между осями не менее 60°;

.2 для узлов сочленений труб (патрубков) область одобрения СДС определяется в зависимости от их наружного диаметра и толщины стенки согласно 4.5.7.

4.5.4.4 В тех случаях, где тип сварного шва не может быть одобрен посредством типовых проб (например, сварка трубных досок и т. п.) должны применяться особые виды проб.

4.5.5 С целью уменьшения количества испытаний по аттестации сварщиков материалы со сходными характеристиками объединяются в группы в соответствии со стандартом ИСО/ТР 15608 (см. табл. 4.3.3.1-1, 4.3.3.1-2 и 4.3.3.1-3).

Испытания, выполненные с применением любой конкретной марки материала одной из групп, имеют область одобрения СДС на все другие материалы данной группы, а также других групп согласно табл. 4.5.5-1, 4.5.5-2 и 4.5.5-3.

Таблица 4.5.5-1

Область одобрения СДС по группам основного металла (стали)

Группа основного металла ¹ проб		Область одобрения по результатам испытаний												
		1.1;1.2; 1.4	1.3	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
											9.1	9.2+9.3		
1.1;1.2;1.4		×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.3		×	×	×	×	—	—	—	—	—	×	—	—	×
2		×	×	×	×	—	—	—	—	—	×	—	—	×
3		×	×	×	×	—	—	—	—	—	×	—	—	×
4		×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	—	×
5		×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	—	×
6		×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	—	×
7		×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	—	×
8		—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	×	×	—
9	9.1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	×	—	—	×
	9.2 + 9.3	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—
10		—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	×	×	—
11		×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×

¹ Группы соответствуют стандарту ИСО/ТР 15608.

Условные обозначения:

«×» — отмечает группы основного металла, для работы с которыми сварщик допускается по результатам испытаний.

«—» — отмечает группы основного металла, для работы с которыми сварщик не допускается по результатам испытаний.

Область одобрения СДС для разнородных соединений (разных групп) определяется в соответствии со следующими требованиями:

.1 сварщик может быть допущен к сварке разнородных соединений в любом сочетании групп основного металла, к сварке которых он допускается согласно табл. 4.5.5-1, 4.5.5-2 и 4.5.5-3. При этом сварочный материал должен соответствовать группе для одного из соединяемых материалов;

.2 в случае если для разнородного соединения применяются сварочные материалы, предназначенные для аустенитных (группа 8) или аустенитно-ферритных (группа 10) нержавеющей сталей, то допускаются любые сочетания материалов групп 8 или 10 с материалами всех остальных групп.

Таблица 4.5.5-2

Область одобрения СДС по группам основного металла (алюминиевые сплавы)

Группа основного металла ¹ проб	Область одобрения по результатам испытаний					
	21	22	23	24	25	26
21	×	×	—	—	—	—
22	×	×	—	—	—	—
23	×	×	×	—	—	—
24	—	—	—	×	×	—
25	—	—	—	×	×	—
26	—	—	—	×	×	×

¹Аналогично табл. 4.5.5-1.
Условные обозначения: аналогично табл. 4.5.5-1.

Таблица 4.5.5-3

Область одобрения СДС по группам основного металла (медь и медные сплавы)

Группа основного металла ¹ проб	Область одобрения по результатам испытаний							
	31	32	33	34	35	36	37	38
31	×	—	×	×	×	—	—	—
32	—	×	—	—	—	×	—	—
33	—	—	×	—	—	—	—	—
34	—	—	—	×	×	—	—	—
35	—	—	—	×	×	—	—	—
36	—	×	—	—	—	×	—	—
37	—	—	—	—	—	—	×	—
38	—	—	—	—	—	—	×	×

¹Аналогично табл. 4.5.5-1.
Условные обозначения: аналогично табл. 4.5.5-1.

Испытание по одобрению, выполненное на деформируемом материале группы, имеет область одобрения СДС также для литого материала и сочетания литого и деформируемого металла в пределах этой группы.

Для основных материалов, не подпадающих под классификацию по группам согласно ИСО/ТР 15608, для допуска сварщиков должны выполняться отдельные испытания по аттестации.

4.5.6 При назначении области одобрения СДС должны учитываться тип покрытия электродов и тип наполнителя порошковой проволоки, которые применялись для сварки проб при проведении практических испытаний.

Соответствующие области одобрения СДС по типам покрытия электродов и наполнителя порошковой проволоки приведены в табл. 4.5.6.

Испытания по одобрению, выполненные с применением присадочного материала, например для способов сварки 141, 15 и 311, имеют область одобрения СДС для того же способа сварки без присадочного металла, но не наоборот.

4.5.7 Область одобрения СДС должна назначаться, исходя из следующих конструктивных размеров сварного соединения:

толщина основного металла и сварного шва;

наружный диаметр свариваемых труб.

Толщина углового шва должна находиться в пределах: для $t \geq 6$ мм $0,5t \leq a \leq 0,7t$; для $t < 6$ мм $0,5t \leq a \leq t$.

Каждое практическое испытание по допуску сварщика должно иметь область одобрения СДС в соответствии с требованиями табл. 4.5.7-1, 4.5.7-2 и 4.5.7-3.

В случае соединения сочленения труб (патрубков) применяются критерии табл. 4.5.7-1 и табл. 4.5.7-2 с выполнением следующих правил:

для накладного (глухого) соединения толщина и наружный диаметр принимаются по приварной трубе;

Таблица 4.5.6

Область одобрения СДС по типам сварочных материалов¹

Способ сварки	Сварочные материалы, применяемые при испытаниях ²		Область одобрения по результатам испытаний			
			A, RA, RB, RC, RR, R	B	C	
111	A, RA, RB, RC, RR, R		×	—	—	
	B		×	×	—	
	C		—	—	×	
—	—		Сплошная проволока (S)	Тип сердечника порошковой проволоки		
				(M)	(B)	(R, P, V, W, Y, Z)
131	Сплошная проволока (S)		×	×	—	—
135	Тип сердечника порошковой проволоки	(M)	×	×	—	—
136						
141		(B)	—	—	×	×
136						
114	(R, P, V, W, Y, Z)	—	—	—	×	
136						
¹ Условные обозначения типов сварочных материалов соответствуют 4.3.2.3. ² Тип сварочных материалов, используемых при испытаниях по допуску к сварке корневых проходов без подкладок с обратным формированием шва (B), является типом сварочных материалов, на которые распространяется одобрение на сварку корневых проходов в производстве. Условные обозначения: «×» — отмечает типы сварочных материалов (покрытие электродов, сердечник порошковой проволоки), для работы с которыми сварщик допускается по результатам испытаний. «—» — отмечает типы сварочных материалов (покрытие электродов, сердечник порошковой проволоки), для работы с которыми сварщик не допускается по результатам испытаний.						

для проходного (сквозного) соединения толщина определяется по основной трубе или оболочке, а наружный диаметр принимается по приварной (присоединяемой) трубе.

Для проб сварных соединений с различным наружным диаметром труб и толщиной основного металла область одобрения СДС определяется отдельно:

для самой тонкой и самой большей толщины материала согласно табл. 4.5.7-1;

Таблица 4.5.7-1

Область одобрения СДС по толщинам основного металла и металла шва для стыковых соединений

Основной металл ¹	Толщина металла проб при испытаниях t , мм	Область одобрения по толщинам основного металла и металла шва, мм
Стали	$t < 3$ $3 \leq t < 12$ $t \geq 12$	от t до $2t^2$ свыше 3 до $2t^3$ свыше 3
Алюминий и его сплавы	$t \leq 6$ $6 < t \leq 15$	от $0,7t$ до $2,5t$ $6 < t \leq 40^4$
Медь и медные сплавы	t	от $0,5t$ до $1,5t^5$
¹ Для комбинации двух способов сварки S_1 и S_2 принимается согласно табл. 4.5.2. ² Для газовой (ацетилено-кислородной) сварки от t до $1,5t$. ³ Для газовой (ацетилено-кислородной) сварки от 3 мм до $1,5t$. ⁴ При толщине основного металла более 40 мм требуется отдельная аттестация, которая должна быть отмечена в СДС и в протоколе испытаний. ⁵ Для газовой (ацетилено-кислородной) сварки испытания должны проводиться для минимальной и максимальной толщин основного металла, к сварке которых допускается сварщик в производственной практике.		

для наименьшего и наибольшего наружного диаметра труб согласно табл. 4.5.7-2.

Таблица 4.5.7-2

Область одобрения СДС по наружному диаметру свариваемых труб

Основной металл	Наружный диаметр трубы пробы сварного соединения, мм	Область одобрения по наружному диаметру свариваемых труб, мм
Стали	$D \leq 25$ $D > 25$	от D до $2D$ от $0,5D$ и выше, но не менее 25
Алюминий и его сплавы	$D \leq 25$ $D > 25$	от $0,5D$ до $2D$ от $0,5D$ и выше, но не менее 25
Медь и медные сплавы	$D \leq 25$ $D > 25$	от D до $2D$ $0,5D$ до $2D$, но не менее 25
Примечание. Для пустотелых строительных конструкций коробчатого сечения размер « D » определяется по размеру наименьшей стороны.		

Таблица 4.5.7-3

Область одобрения СДС по толщинам основного металла для угловых сварных швов

Толщина материала контрольной пробы t , мм	Область одобрения по толщинам основного металла, мм
$t < 3$ $t \geq 3$	От t до 3 От 3 и выше
Примечание. Толщина углового шва должна находиться в пределах: $0,5t \leq a \leq 0,7t$ для $t \geq 6$ мм; $0,5t \leq a \leq t$ для $t < 6$ мм.	

4.5.8 Область одобрения СДС по пространственным положениям сварки в зависимости от условий проведения практических испытаний определяется в соответствии с требованиями табл. 4.5.8.

Таблица 4.5.8

Область одобрения СДС по пространственным положениям сварки

Положение сварки при испытаниях	Область одобрения по результатам испытаний ¹										
	РА	РВ	РС	РD	РЕ	РF (лист)	РF (труба)	РG (лист)	РG (труба)	Н-L045	Ј-L045
РА ²	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—
РВ ³	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—
РС	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—
РD ³	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—
РЕ	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—
РF (лист)	×	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—
РЕ+РF(лист)	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—
РF (труба)	×	×	—	×	×	×	×	—	—	—	—
РG (лист)	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—
РG (труба)	×	×	—	×	×	—	—	×	×	—	—
Н-L045	×	×	×	×	×	×	×	—	—	×	—
Ј-L045	×	×	×	×	×	—	—	×	×	—	×

¹Дополнительно должны учитываться требования 4.5.3 и 4.5.4.

²Положение сварки РА, в случае аттестации сварщика только для угловых сварных швов, имеет область одобрения только для пространственного положения РА.

³Положения сварки РВ и РD, используемые только для угловых сварных швов, имеют область одобрения только для угловых швов, выполняемых в других пространственных положениях.

Условные обозначения:

«×

Сварка проб при практических испытаниях должна выполняться при номинальных значениях углов положений сварки к горизонту в соответствии с ИСО 6947 (см. приложение 2).
Положения сварки J-L045 и H-L045 для сварки труб при практических испытаниях имеют область одобрения СДС для всех углов наклона труб.

Сварка двух труб с одинаковым наружным диаметром, одна в положении PF и одна в положении PC, также имеет область одобрения СДС на сварку труб в положении H-L045.

Сварка двух труб с одинаковым наружным диаметром, одна в положении PG и одна в положении PC, также имеет область одобрения СДС на сварку труб в положении J-L045.

Трубы с наружным диаметром $D \geq 150$ мм допускается сваривать в двух положениях сварки с использованием только одной пробы сварного соединения: PF или PG-2/3 окружности и PC-1/3 окружности.

4.5.9 При назначении области одобрения СДС по технологическим особенностям выполнения сварных соединений следует руководствоваться требованиями табл. 4.5.9 с учетом дополнительных обозначений 4.3.3.2. Для газопламенной (ацетиленокислородной) сварки изменение способа технологии сварки с правого на левый и наоборот требует проведения новых испытаний по одобрению.

Таблица 4.5.9

Область одобрения СДС по типам сварных соединений

Технология выполнения сварного соединения при аттестации				Область распространения аттестации
Стыковой шов	Односторонний сварной шов	На подкладке Без подкладки	A B	A, C, F A, B, C, D, F
	Двусторонний сварной шов	Со строжкой Без строжки	C D	A, C, F A, C, D, F
Угловой шов	—	—	F	F

4.6 ОФОРМЛЕНИЕ, УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ И ПРОДЛЕНИЯ СДС

4.6.1 По результатам проведения теоретических и практических испытаний сварщиков аттестационная комиссия оформляет протокол по форме, рекомендуемой в приложении 3.

4.6.2 К протоколу аттестации прилагаются:

копия свидетельства о присвоении квалификации сварщика и справка отдела кадров предприятия о стаже работы сварщика по специальности (при первичной аттестации) или копия удостоверения сварщика при других видах аттестации;

копия документа учебного заведения о прохождении сварщиком специального обучения;

копии сертификатов на основной и сварочные материалы;

акты, заключения и другие документы о результатах контроля качества проб сварных соединений.

Примечание. Допускается оформление одного протокола в виде таблицы на группу сварщиков с включением всех требуемых сведений и данных, указанных в приложении 3.

4.6.3 Протокол аттестации сварщика оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в экзаменационном центре, второй экземпляр передается в подразделение Регистра, осуществляющее техническое наблюдение за проведением испытаний.

Отчетные документы по аттестации сварщика (протоколы, копии сертификатов, заключения о результатах контроля качества проб сварных соединений и др.) должны храниться в соответствующем деле подразделения Регистра в бумажном или электронном (отсканированном) виде.

4.6.4 На основании протокола аттестации сварщиков и при условии выполнения всех указанных выше требований Регистр оформляет и выдает СДС (форма 7.1.30).

4.6.5 Свидетельство по форме 7.1.30 оформляется и выдается подразделением Регистра, непосредственно осуществляющим техническое наблюдение за постройкой судов или конструкций. Документ подписывается начальником подразделения Регистра и заверяется круглой печатью с

якорем. Учет и регистрация СДС (форма 7.1.30) ведется в подразделениях по месту выдачи. Копии выданных документов могут представляться в ГУР только по отдельному требованию последнего.

4.6.6 Выданное СДС остается действительным в течение двух лет при условии его подтверждения каждые шесть месяцев ответственным персоналом предприятия-работодателя. Информация о подтверждении срока действия по каждой аттестации должна предъявляться Регистру по запросу. Отметка о подтверждении, проставляемая в соответствующих графах СДС, является подтверждением работодателем выполнения следующих требований в процессе трудовой деятельности сварщика за подотчетный период времени:

сварщик должен быть постоянно занят на сварочных работах в течение текущего периода одобрения. При этом перерывы в работе продолжительностью более шести месяцев не допускаются;

сварочные работы, которые выполняет сварщик в производственных условиях, должны соответствовать по сложности области одобрения, указанной в СДС;

в процессе работы не должно возникать вопросов относительно уровня квалификации и знаний сварщика.

В случае несоблюдения любого из этих условий СДС утрачивает силу. При этом, вопрос о его возобновлении или выдаче нового Свидетельства решается индивидуально в каждом конкретном случае.

Примечание. В соответствии с принятой национальным законодательством практикой сварщик должен проходить периодические медицинские освидетельствования и иметь положительное заключение медицинской комиссии о профессиональной пригодности.

4.6.7 Продление действия СДС осуществляется Регистром на основании подтверждения квалификации сварщика одним из следующих способов:

сварщик должен проходить практические испытания по аттестации в соответствии с требованиями настоящей главы каждые три года;

на основании подтверждения квалификации сварщика за прошедший двухлетний период времени в соответствии с требованиями, перечисленными в 4.6.8.

4.6.8 Действие СДС может быть продлено (пролонгировано) Регистром на следующий период до двух лет без проведения новых практических испытаний и без изменения области одобрения. Продление действия СДС на следующий двухлетний период выполняется Регистром при условии соблюдения требований, перечисленных в 4.6.6, на основании протокола (заключения) аттестационной комиссии, в котором должно быть отражено соблюдение всех основных переменных параметров технологического процесса сварки (см. 4.5.1) с обязательным приложением подтверждающих документов. При этом необходимо привести доказательства выполнения следующих требований:

1 все протоколы и документы, используемые для подтверждения продления действия СДС, имеют отношение к конкретному сварщику и тождественны спецификациям процесса сварки (СПС), которые применялись в производстве;

2 качество сварных швов, выполненных сварщиком в производственных условиях, удовлетворяет требованиям разд. 3 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов;

3 документы, используемые для поддержания пролонгации СДС, должны быть волюмометрического характера (радиографический или ультразвуковой контроль), а для разрушающих испытаний (излом или статический изгиб) должен быть выполнен контроль не менее двух швов за период предыдущих шести месяцев. Документы, относящиеся к продлению СДС, необходимо хранить, как минимум, в течение двух лет;

4 результаты указанных выше испытаний (см. 4.6.8.3) должны свидетельствовать, что работы сварщиком выполнялись в условиях, идентичных условиям проведения испытаний по первоначальному одобрению за исключением конструктивных размеров сварного соединения (толщина материала и наружный диаметр трубы).

Примечание. Для пролонгации СДС допускаются следующие отличия от условий проведения первоначальных испытаний:

толщина материала может варьироваться в пределах первоначальной области одобрения СДС;
наружный диаметр труб должен находиться в пределах ± 50 % от диаметра при первоначальных испытаниях.

4.6.9 Каждая верфь и предприятие-изготовитель несет ответственность за контроль срока действия свидетельств и область распространения аттестации. Верфь и предприятие должно назначать ответственное лицо (исполнителя), несущего ответственность за выполнением этой работы.

Карточка на каждого аттестованного сварщика должна содержать:

- копию документа об образовании;
- копию документа о специальной подготовке;
- справку о непрерывном стаже работы по сварке;
- протоколы о сдаче экзаменов с указанием состава аттестационной комиссии, дополнительных вопросов, выставленных оценок, даты проведения экзаменов, результатов практического экзамена;
- заключение комиссии по результатам экзаменов;
- копии протоколов испытаний сварных соединений, выполненных сварщиком за подотчетный период, с заключением ответственного лица предприятия-работодателя о возможности продления СДС на очередные 6 месяцев.

Любой из перечисленных выше документов должен предъявляться инспектору Регистра по первому требованию.

4.6.10 По согласованию с Регистром для предприятий-работодателей, имеющих одобренную Регистром систему обеспечения качества продукции, продление срока действия СДС может выполняться в рамках очередного освидетельствования системы качества предприятия в целом.

4.6.11 В том случае, если сварщик должен быть допущен к работам, выходящим за пределы первоначальной области одобрения согласно СДС (форма 7.1.30), требуется проведение новых испытаний по допуску в соответствии с требованиями, изложенными выше.


В случае появления любых вопросов, касающихся квалификации или знаний сварщика (см. 4.6.6 и 4.6.8), инспектор Регистра может принять решение об утрате силы действующего СДС и/или потребовать проведения внеочередных испытаний по допуску.

4.6.12 Продление срока действия СДС согласно требованиям 4.6.8 на очередной двухлетний срок может выполняться не более двух раз подряд. Периодическая аттестация сварщика в полном объеме должна проводиться по истечении трех двухлетних сроков действия СДС (т. е. проводится при замене бланка СДС).

4.6.13 Практические рекомендации по заполнению бланка Свидетельства приведены в приложении 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Обязательное)

ТИПЫ ПРОБ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРАКТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ ПО ДОПУСКУ СВАРЩИКОВ



Процесс сварки	Размеры пробы, мм	
	L	b
М, S, A	≥ 350	≥ 250 (300) ¹
	≥ 800	≥ 300 (400) ¹

¹ В скобках приведены значения b для алюминия и его сплавов.

Рис. 1


Проба стыкового соединения пластин P_1 

Рис. 1.1


Размеры и типы образцов для выполнения стыковых швов ($t < 12$ мм)

Рис. 1.2


Размеры и типы образцов для выполнения стыковых швов ($t \geq 12$ мм)


Рис. 2

Проба таврового соединения пластин P_2

Для $t \geq 6$ мм, $0,5t \leq a \leq 0,5t + 3$ мм
 Для $t < 6$ мм, $0,5t \leq a \leq t$


Процесс сварки	Размеры пробы, мм	
	L	b
М, S, A	≥ 200	≥ 100 (150) ¹
	≥ 800	≥ 125 (200) ¹

¹ В скобках приведены значения b для алюминия и его сплавов.



Процесс сварки	Размеры пробы, мм	
	D	L
М, S, А ¹	≤ 25	≥ 150
	$25 < D \leq 150$	$\geq 250 (300)^2$
	> 150	$\geq 300 (400)^2$
¹ Размер пробы должен быть достаточным для стабильной работы оборудования. ² В скобках приведены значения L для алюминия и его сплавов.		

Рис. 3
Проба стыкового соединения труб Р₃



$$z = a\sqrt{2}$$

$$t \geq 6 \text{ мм}, a \leq 0,5t$$

$$t < 6 \text{ мм}, 0,5t \leq a \leq t$$

$$(z \approx 0,7t)$$

Процесс сварки	Размеры пробы, мм	
	D	L
М, S, А ¹	≤ 25	$\geq 75 (100)^2$
	$25 < D \leq 150$	$\geq 125 (150)^2$
	> 150	$\geq 150 (200)^2$
¹ Размер пробы должен быть достаточным для стабильной работы оборудования. ² В скобках приведены значения L для алюминия и его сплавов.		

Рис. 4
Проба соединения труб угловым швом Р₄




Рис. 5

Проба стыкового соединения труб с ограниченным доступом к зоне сварки P₅




Рис. 6

Проба стыкового соединения труб с ограничивающим кольцом Р₆:

1, 2, 3, 4 — места для отбора образцов на статический изгиб; 5 — место для отбора макрошлифа




Рис. 7

Проба узла сочленения труб Р₇: 1, 2, 3 — места для отбора макрошлифов




Рис. 8

Проба – имитатор ремонта отливок и поковок Р₈




Рис. 9





Рис. 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (Справочное)

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СВАРКИ



Примечание. p — положение сварки.

Рис. 1
Положения при сварке пластин

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Рекомендуемое)

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

(наименование аттестационного органа)

от « ____ » _____ 200 ____ г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии _____
(фамилия, инициалы)

члены комиссии _____
(фамилия, инициалы)

рассмотрела вопрос: Аттестация сварщиков
(наименование НД, в соответствии
с которыми проводится аттестация)

- 1 Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____
- 2 Год рождения _____
- 3 Номер документа о присвоении квалификации сварщика или номер предыдущего удостоверения об аттестации _____
- 4 Стаж работы по сварке _____
- 5 Вид аттестации _____
- 6 Характеристика контрольного сварного соединения:
 - 6.1 Маркировка образца (клеймо) _____
 - 6.2 Способ сварки _____
 - 6.3 Вид свариваемых деталей _____
(пластина (Р) или труба (Т))
 - 6.4 Тип шва, вид и характеристика сварного соединения _____
 - 6.5 Положения при сварке _____
 - 6.6 Предварительный и сопутствующий подогрев _____
(да, нет)
 - 6.7 Термическая обработка _____
(да, нет)
- 7 Материал образца:
 - 7.1 Марка и группа _____
 - 7.2 Толщина образца (мм) _____
 - 7.3 Наружный диаметр трубы (мм) _____
- 8 Сварочные материалы:
 - 8.1 Электрод или присадочная проволока _____
(марка и тип)
 - 8.2 Защитный газ или флюс _____
(марка)

9 Результаты контроля качества образца:

9.1 Внешний осмотр и измерение

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

(номер протокола и дата)

9.2 Радиографический контроль

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

(номер протокола и дата)

9.3 Ультразвуковой контроль

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

(номер протокола и дата)

9.4 Испытание на изгиб

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

(номер протокола и дата)

9.5 Контроль макрошлифтов

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

(номер протокола и дата)

9.6 Дополнительные методы контроля

10 Наименование нормативного документа по нормам оценки качества

11 Оценка теоретических знаний

(сдано, не сдано)

12 Решение аттестационной комиссии

(обозначение и область

распространения аттестации,

характер допуска)

13 Срок периодической аттестации

Председатель комиссии

(подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии

(подпись, фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Обязательное)

**ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 7.1.30
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ СВАРЩИКА»**

1. Как правило, для каждого конкретного варианта основных переменных параметров технологического процесса сварки должно оформляться отдельное СДС. В том случае, если при аттестации сварщика было испытано более одной пробы, то допустимым для объединения в одном СДС является изменение только одного из перечисленных ниже основных переменных параметров:

тип шва;
пространственное положение сварки;
конструктивные размеры сварного соединения (толщина материала и наружный диаметр трубы).

В этом случае СДС оформляется на сочетание областей одобрения для каждой испытанной пробы.

2. Для способов сварки в среде защитных газов условия проведения испытаний и область одобрения СДС устанавливаются согласно следующим требованиям:

для способов сварки 135 и 136 испытания по аттестации выполняются на одном из составов защитных газов групп С или М, наиболее широко применяемого в производстве, и распространяются на все составы газов этих двух групп (С1, С2, М1, М2 и М3);

для способов сварки 131, 133, 141 и 15 испытания по аттестации выполняются на одном из составов защитных газов группы I, наиболее широко применяемых в производстве, и распространяются на все составы газов этой группы (I1, I2, I3).

Примечание. Защитные газы групп R и F для применяемых в судостроении материалов, как правило, не находят применения и, соответственно, не используются при проведении испытаний по аттестации сварщиков.

3. Для способов сварки с применением сварочных флюсов область одобрения СДС не регламентируется. В соответствующей графе СДС указывается обозначение (торговая марка) и способ изготовления (индексы F, A или M согласно 4.3.2.5) флюса, применяемого при испытаниях по аттестации, а в графе область одобрения ставится прочерк.

4. В графе «Предприятие» указывается полное название предприятия, на котором работает сварщик и по заявке которого он проходит аттестацию.

5. В графе «Правила/стандарт на испытания» указываются правила Российского морского регистра судоходства: «Правила РС».

6. Разъяснения и указания по заполнению основной таблицы «область испытаний и одобрения» приведены в таблице.

При заполнении сведений о материалах, использованных при сварке проб, в соответствующих графах (7, 8, 9) Свидетельства о допуске сварщика (форма 7.1.30) рекомендуется в скобках дополнительно указывать торговые марки (обозначения) применяемых материалов. Например: wml/S(CB-08Г2С-О), М21(80%Ag +20%СО2), MS (АН-348А), В (УОНИИ-13/55) и т.п.

7. Таблица «Результаты испытаний» СДС оформляется следующим образом. Результаты практических испытаний и экзамена по профессиональным знаниям сварщика должны начинаться посредством терминов «Принято» ("Accepted") или «Не испытывалось» ("Not tested").

8. Таблица «Действие и продление допуска». Левая половина таблицы заполняется ответственным лицом предприятия-работодателя согласно указаниям 4.6. 6 и 4.6.9.

В правой стороне таблицы инспектор РС должен делать отметку о продлении срока действия СДС согласно 4.6. 8 и 4.6.10. Подпись о продлении (пролонгации) СДС на очередной срок удостоверяется личным штампом инспектора РС.

9. В графе «Дата первоначального испытания» указывается дата оформления протокола заседания аттестационной комиссии. Эта дата является началом действия аттестации сварщика.

В графе «Срок действия» указывается дата пролонгации в соответствии с 4.6.6 от даты первоначального испытания. В графе «Место и дата выдачи» указывается наименование подразделения РС, выдавшего СДС, аттестационного центра, признанного РС, в котором выполнялись испытания по допуску сварщика (если применимо), и фактическая дата оформления свидетельства.

Таблица

Наименование граф ф. 7.1.30	Сведения о сварке проб	Область одобрения
1 Спецификация процесса сварки	Указывается № соответствующей СПС (WPS)	Ставится прочерк
2 Процесс сварки	Указывается кодированное обозначение процесса сварки (см. 4.3.2.1)	Указывается кодированное обозначение процесса и его полное название
3 Способ сварки	Указывается кодированное обозначение способа сварки (см. 4.3.2.2)	Указывается полное наименование способа сварки и его сокращенное буквенное обозначение согласно табл. 6.2.2.1
4 Пластина или труба	Указывается кодированное обозначение Р или Т (см. 4.3.4.1)	Указывается кодированное обозначение типа изделия согласно 4.5.3 и делается ссылка «см. положения сварки»
5 Тип соединения	Указывается полное кодированное обозначение типа шва соединения пробы, включая особенности технологического процесса сварки. Возможные варианты обозначений: А; В; С; D; F	Указывается кодированное обозначение типа сварного соединения и технологических особенностей его выполнения согласно 4.5.4 и 4.5.9. Возможные варианты заполнения: А, С, F; А, В, С, D, F; А, С, F; А, С, D, F; F;
6 Основной металл: класс/обозначение	Указывается обозначение подгруппы (группы) основного металла (см. табл. 4.3.3.1-1, 4.3.3.1-2 и 4.3.3.1-3), а для судостроительных материалов через знак «/» приводится обозначение категории согласно части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов. Для прочих материалов факультативно может приводиться обозначение марки в соответствии с национальными стандартами	Указываются обозначения подгрупп (групп) основного металла согласно 4.5.5 (см. табл. 4.5.5-1, 4.5.5-2 и 4.5.5-3)
7 Тип присадочного материала: класс/обозначение	В числителе указывается наличие присадочного металла: wm — сварка с присадочным металлом; nm — сварка без присадочного металла. В знаменателе указывается тип присадочного материала: Е — покрытые электроды; S — сплошная проволока; FCW — порошковая проволока; SR — прутки сплошного сечения; FR — прутки порошковой проволоки. Для сварки без присадочного металла ставится прочерк	Указывается область одобрения СДС по наличию и типу присадочного материала с учетом расширения области одобрения согласно 4.5.6 для конкретных способов сварки
8 Состав защитного газа/флюс	Указывается группа состава защитного газа при испытаниях по допуску (см. 4.3.2.4). Для способов сварки 121 и 125 указывается торговая марка флюса и способ его изготовления (см. 4.3.2.5)	Заполняется согласно требованиям п. 2 и п. 3 настоящего приложения
9 Тип флюса или электродного покрытия	Указывается обозначение типа электродного покрытия или наполнителя порошковой сварочной проволоки при проведении испытаний (см. 4.3.2.3)	Указывается область одобрения СДС согласно требованиям табл. 4.5.6

Продолжение табл.

Наименование граф ф. 7.1.30	Сведения о сварке проб	Область одобрения
10 Вспомогательные материалы	Вносятся сведения о вспомогательных материалах, применяемых для сварки проб, а именно: тип и материал подкладок, различные пасты и флюсы для ацетиленокислородной сварки, состав защитного газа для поддува с обратной стороны шва и т. п.	Указывается область одобрения СДС по однотипным с применяемыми при испытаниях вспомогательными материалами или делается прочерк (при отсутствии таковых)
11 Толщина основного металла	Указывается фактическая толщина основного металла свариваемых проб (см. также табл. 4.5.2 для комбинации способов сварки на одной пробе)	Указывается диапазон толщин основного металла, к сварке которых допускается сварщик согласно 4.5.7. Для комбинации способов сварки диапазон толщин приводится отдельно по каждому способу и их сочетанию. Например: $141:3 \text{ мм} \leq t \leq 10 \text{ мм}$ $135: t \geq 5 \text{ мм}$ или $141/135:t \geq 5 \text{ мм}$
12 Наружный диаметр трубы	Указываются фактические значения наружных диаметров труб свариваемой пробы	Указывается диапазон диаметров труб, к сварке которых допускается сварщик согласно 4.5.7
13 Положения сварки / тип пробы	В числителе через знак «/» указываются унифицированные согласно приложения 2, пространственные положения в которых была выполнена сварка проб. В знаменателе указывается обозначение типа пробы согласно приложения 1.	Указываются пространственные положения, к сварке которых допускается сварщик согласно 4.5.8 (для пластин и труб отдельно). Для сокращения допускается запись: «Все, за исключением»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (Обязательное)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРАХ ПО АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ
(АТТЕСТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ)**

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее положение устанавливает организационно-правовую форму, права и обязанности аттестационных центров; порядок их признания Регистром и основные требования к их работе, а также к учебно-испытательной базе.

Положение предназначено для применения:

подразделениями Регистра, осуществляющими техническое наблюдение за работами по допуску сварщиков;

организациями или предприятиями, которые претендуют на признание их в качестве аттестационных центров;

аттестационными центрами в своей практической деятельности.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Статус аттестационного центра может быть предоставлен Регистром самостоятельной организации/предприятию, представляющей собой юридическое лицо любой организационно-правовой формы и формы собственности при условии выполнения ею всех требований, установленных настоящим Положением и Правилами классификации и постройки морских судов.

2.2 Признание полномочий аттестационных центров производится Регистром в следующем порядке:

предоставление в региональное подразделение Регистра заявки, содержащей регламентированные в 2.3 сведения и приложения;

проведение Регистром экспертизы заявки и документов, регламентирующих деятельность аттестационного центра;

освидетельствование Регистром учебно-испытательной базы аттестационного центра;

устранение заявителем выявленных несоответствий в документации и учебно-испытательной базе;

выдача Регистром документов о признании полномочий аттестационного центра и непосредственное участие в его работе.

2.3 В заявке на признание аттестационного центра должны содержаться:

наименование и полные реквизиты (почтовые и финансовые) аттестационного центра;

ФИО руководителя и ответственного за связь с Регистром исполнителя;

перечень способов сварки, по которым будет выполняться аттестация сварщиков, и номенклатура групп типового состава основного металла;

гарантии оплаты услуг Регистра.

К заявке должны быть приложены следующие документы:

копия Устава аттестационного центра;

проект Положения об аттестационном центре;

комплекты программ подготовки к аттестации и сборников экзаменационных вопросов, а также практических заданий по всем видам проводимых экзаменов.

2.4 Положение о центре должно содержать:

сведения о наличии помещений для проведения теоретических и практических экзаменов;

сведения об организационной структуре центра;

сведения об имеющихся в центре нормативных документах;
сведения о материальной базе, включающие справки об имеющемся сварочном оборудовании, станочном парке и оснастке, используемых при аттестации, оборудовании и средствах контроля качества сварных соединений, компьютерной технике;
сведения о персонале центра, включая экзаменаторов и аттестованных специалистов по неразрушающим методам контроля;
сведения об организации аттестационной работы;
сведения о порядке подачи и рассмотрения апелляций;
порядок ведения реестра аттестованных сварщиков и архива.

3 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ АТТЕСТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

3.1 Управление деятельностью аттестационного центра осуществляет руководитель, назначаемый на контрактной основе, либо на основании приказа учредителя(ей) в порядке, установленном законодательством РФ.

3.2 В состав аттестационного центра входят аттестационные комиссии для проведения теоретических и практических экзаменов.

Основными задачами аттестационной комиссии являются:

организация и контроль подготовки сварщиков к аттестации;
разработка программ специальной теоретической и практической подготовки сварщиков к аттестации;
определение сроков проведения аттестации;
создание благоприятных условий для проведения испытаний сварщиков;
подготовка необходимой учебно-испытательной базы;
подготовка сборника экзаменационных вопросов по способам сварки и типу основного металла;
определение порядка проведения теоретического экзамена;
проведение теоретического экзамена и оценка его результатов;
разработка СПС на выполнение контрольных сварных соединений;
контроль материалов, которые применяются для практических испытаний сварщиков;
контроль выполнения сварщиками сварных соединений и их маркировки;
организация проведения контроля качества сварных соединений и оценка их качества в соответствии с требованиями правил РС;
составление протокола и принятие решения о результатах аттестации сварщиков;
подготовка предложений для совершенствования НД по вопросам аттестации сварщиков.

Аттестационная комиссия имеет право:

отстранять сварщиков от аттестации, если ими не выполняются требования технологии сварки или нарушается установленный порядок проведения испытаний;
давать заключение о возможности продления срока действия СДС;
создавать рабочие группы для проведения анализа деятельности подразделений, обеспечивающих на предприятиях контроль работы сварщиков;
вносить предложения по совершенствованию порядка аттестации сварщиков.

3.3 Персональный состав аттестационной комиссии утверждается руководителем аттестационного центра и согласовывается с подразделением Регистра.

В состав аттестационной комиссии входят:

председатель и его заместитель, являющиеся дипломированными специалистами в области сварки;
уполномоченный представитель Регистра;
аттестованный специалист по неразрушающему контролю с правом подписи заключений по результатам контроля внешним осмотром и измерением, а также по рентгенографическому или ультразвуковому контролю.

К работе аттестационной комиссии также могут привлекаться на постоянной или временной основе (в зависимости от статуса аттестационного центра) следующие лица:

ответственный за координацию сварочных работ на предприятии-работодателе (главный сварщик, начальник сварочного бюро и т.д.);

ответственный за текущий контроль производственной деятельности сварщиков на предприятии-работодателе;

уполномоченный представитель службы технического контроля предприятия-работодателя;

высококвалифицированные специалисты в области отдельных способов сварки или по группам типового состава основного металла (например, специалисты по сварке цветных металлов и их сплавов и т.п.).

3.4 В состав аттестационных центров входит учебно-испытательная база, которая обеспечивает возможность проведения теоретических и практических испытаний по допуску сварщиков.

Как правило, для нормального функционирования учебно-испытательной базы необходимы следующие помещения:

сварочная мастерская с рабочими местами для проведения практических испытаний;

помещение для подготовки деталей под сварку;

помещение для энергообеспечения (газо- и электрообеспечение, вентиляция и отопление);

помещение для учебных занятий (лекций);

бытовые помещения;

помещения для механических испытаний и контроля качества сварных соединений.

3.5 Основными функциями аттестационного центра являются аттестация сварщиков, а также ведение делопроизводства и учета аттестованных сварщиков.

При проведении аттестации центр обеспечивает:

составление программ аттестации сварщиков;

формирование аттестационных комиссий;

проведение аттестации по конкретным способам сварки и группам типового состава основного металла;

поддержание в рабочем состоянии учебно-испытательной базы;

контроль соблюдения единства требований и объективности оценки результатов экзаменов.

Ведение делопроизводства предусматривает ведение картотеки на каждого аттестованного сварщика, содержащей следующие документы:

заявку на аттестацию;

копию документа об образовании;

копию документа о специальной подготовке;

справку об общем стаже работы по сварке (выписку из трудовой книжки);

справку о состоянии здоровья;

экзаменационные листы;

копии протоколов контроля качества сварных соединений;

протокол о сдаче экзаменов аттестуемым лицом с заключением аттестационной комиссии;

фотографию размеров 3 × 4 и образец подписи аттестованного сварщика;

копию СДС.

Примечание. Для аттестационных центров, образованных при предприятиях и обслуживающих работников этого предприятия, объем картотеки может быть сокращен.

Данные об аттестованных сварщиках должны храниться в течение двух сроков действия СДС после проведения последней аттестации.

В случае несдачи экзаменов сведения о сварщике хранятся в центре в течение одного года со времени принятия решения аттестационной комиссией.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (Рекомендуемое)

**РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
ПО ПРОВЕРКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ СВАРЩИКА**

Изложенные в настоящем приложении разделы и вопросы предлагаются в качестве стандартного минимума при сдаче экзамена по проверке профессиональных знаний сварщика. Фактические вопросы могут отличаться от предлагаемых и составляются в индивидуальном порядке экзаменационной комиссией, но, в любом случае, перечень разделов, по которым должен быть проэкзаменован сварщик, должен соответствовать приведенным ниже а вопросы должны ограничиваться случаями, относящимися к способу сварки, применяемому для практических испытаний.

Раздел 1. Сварочное оборудование

1.1 Газовая (ацетиленокислородная) сварка:

- .1 идентификация (маркировка) газовых баллонов, баллонные вентили и редукторы;
- .2 идентификация, устройство и сборка основных компонентов поста для газовой (ацетиленокислородной) сварки;
- .3 выбор и регулировка сварочных горелок и наконечников (мундштуков).

1.2 Дуговая сварка:

- .1 идентификация и сборка основных компонентов и оборудования поста дуговой сварки;
- .2 тип сварочного тока и его регулировка;
- .3 источники питания для дуговой сварки и их внешние характеристики для конкретных способов сварки;
- .4 правильное подсоединение обратного сварочного кабеля и способы устранения магнитного дутья.

Раздел 2. Способы сварки (особенности и общие сведения)

2.1 Газовая (ацетиленокислородная) сварка:

- .1 давление газа и его расход;
- .2 выбор типа сварочного наконечника (мундштука);
- .3 тип газового пламени;
- .4 левый и правый способы сварки;
- .5 эффект перегрева.

2.2 Дуговая сварка покрытыми электродами:

- .1 правила обращения и прокали (сушки) электродов;
- .2 типы электродных покрытий.

2.3 Сварка самозащитной порошковой проволокой:

- .1 типы и размер электродов;
- .2 тип, размер и обслуживание токоподводящих наконечников;
- .3 выбор и границы видов переноса металла;
- .4 защита сварочной дуги от сквозняков.

2.4 Сварка в среде защитных газов сплошной и порошковой проволокой, сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов, плазменная сварка:

- .1 типы и размер электродов;
- .2 классификация защитных газов и их расход;
- .3 тип, размер и обслуживание сопел и контактных наконечников;
- .4 выбор и границы видов переноса металла;
- .5 защита сварочной дуги от сквозняков.

2.5 Дуговая сварка под слоем флюса:

- .1 типы и размер электродов;
- .2 проковка, подача и правила регенерации флюса;

.3 правила настройки и перемещения сварочной головки.

Раздел 3. Основные металлы

3.1 Классификация основных металлов и сплавов.

3.2 Методы и контроль температуры предварительного подогрева.

3.3 Контроль межпроходной температуры.

Раздел 4. Сварочные материалы

4.1 Классификация и идентификация сварочных материалов.

4.2 Хранение, правила обращения и подготовка к применению сварочных материалов.

4.3 Выбор правильного размера присадочного материала.

4.4 Чистота поверхности сварочной проволоки и прутков.

4.5 Контроль и мониторинг уровня расхода защитного газа и качества защиты.

Раздел 5. Меры безопасности

5.1 Общие положения:

.1 безопасная сборка, подключение и отключение сварочного оборудования;

.2 меры безопасности и средства защиты от сварочного аэрозоля и газов;

.3 средства индивидуальной защиты;

.4 источники пожарной опасности;

.5 сварка в замкнутых пространствах;

.6 меры предосторожности в зоне сварки.

5.2 Газовая (ацетиленокислородная) сварка:

.1 безопасное хранение, обслуживание и применение сжатых газов;

.2 обнаружение течи в газовых шлангах и арматуре;

.3 меры безопасности при обратном ударе газового пламени.

5.3 Все процессы дуговой сварки:

.1 зона повышенной опасности от поражения электрическим током;

.2 тепловое и световое излучение дуги;

.3 другие опасные факторы дугового процесса.

5.4 Дуговая сварка в среде защитных газов:

.1 безопасное хранение, правила обращения и применения сжатых газов;

.2 обнаружение течи в газовых шлангах и арматуре.

Раздел 6. Спецификация процесса сварки

Понимание требований спецификации процесса сварки и влияния параметров технологического процесса сварки на формирование, свойства и сплошность металла шва.

Раздел 7. Подготовка кромок и сборка под сварку

7.1 Подготовка кромок и сборка деталей под сварку в соответствии с требованиями спецификации процесса сварки.

7.2 Зачистка шва и прилегающей поверхности.

Раздел 8. Дефекты шва

8.1 Классификация и виды дефектов.

8.2 Причины возникновения дефектов.

8.3 Предупреждение возникновения дефектов и корректирующие действия.

Раздел 9. Квалификация сварщика

Сварщик должен знать область одобрения квалификации по всем существенным переменным параметрам технологического процесса сварки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (Справочное)

**ОПИСАНИЕ ТИПОВ НАПОЛНИТЕЛЯ
Порошковой сварочной проволоки**

1. R тип

Порошковые проволоки R типа характеризуются струйным переносом металла, малыми потерями на разбрызгивание, а рутилово-основной шлак полностью закрывает валик сварного шва. Эти порошковые проволоки предназначены для одно- и многопроходной сварки в нижнем и горизонтально-вертикальном положении. Порошковые проволоки R типа обычно предназначены для применения в сочетании с двуокисью углерода в качестве защитного газа. Тем не менее, может использоваться смесь аргона и двуокиси углерода для улучшения переноса и уменьшения разбрызгивания, если это рекомендовано изготовителем.

2. P тип

Порошковые проволоки P типа похожи на порошковые проволоки типа R, но рутилово-основной шлак приспособлен для быстрого затвердевания, что позволяет выполнять сварку во всех положениях. Эти порошковые проволоки обычно производятся в малых диаметрах и при применении в качестве защиты двуокиси углерода обладают струйным переносом. Рабочие характеристики могут быть улучшены при применении смеси аргона и двуокиси углерода, если это рекомендовано изготовителем.

3. B тип

Порошковые проволоки B типа характеризуются крупнокапельным переносом металла, немного выпуклой формой валика, и шлак в некоторых случаях может не покрывать всю поверхность валика.

Сварной шов, выполненный этими сварочными проволоками, обладает лучшими ударными свойствами и сопротивлением трещинам.

4. M тип

Порошковые проволоки M типа характеризуются мелкокапельным струйным переносом и минимальным количеством флюсового наполнителя. Состав наполнителя этих порошковых проволок состоит из металлических компонентов (ферросплавов) и железного порошка, которые вместе с другими усилителями дуги дают возможность получить высокий коэффициент наплавки с невосприимчивостью к несплавлениям. Эти порошковые проволоки в основном используются в смеси защитных газов аргона и двуокиси углерода в нижнем и вертикально-горизонтальном положениях. Тем не менее, для сварных швов в других положениях допускается использование коротко-замкнутого или импульсного методов дугового переноса.

5. V тип

Порошковые проволоки V типа используются без газовой защиты и обладают мелкокапельным струйным переносом металла. Рутиловый или основной (фтористый) шлак этих порошковых проволок содержит диапазон от медленно — до быстротвердеющих шлаков. Порошковые проволоки с медленнотвердеющим шлаком используются для однопроходной сварки оцинкованных сталей во всех положениях сварки. Порошковые проволоки с быстротвердеющим шлаком предназначены для автоматической сварки на больших скоростях. Эти порошковые проволоки используются для однопроходной сварки в нижнем, горизонтально-вертикальном и, ограниченно, в наклонном положениях. Некоторые проволоки V типа рекомендованы для толщины основного металла $t \leq 5$ мм. Некоторые порошковые проволоки данного типа в основном предназначены для корневых проходов сварных швов по периметру трубы для всех толщин труб.

6. W тип

Порошковые проволоки W типа используются без газовой защиты и обладают квазиструйным переносом металла. Их основной (фтористый) шлак обеспечивает получение самого высокого коэффициента наплавки. Некоторые порошковые проволоки содержат металлический порошок в

наполнителе и обеспечивают лучшую производи-тельность. Наплавленный металл шва содержит мало серы и имеет высокое сопротивление к образованию трещин. Порошковые проволоки этого типа используются для одно- и многопроходной сварки в нижнем и горизонтально-вертикальном положениях. С некоторыми проволоками данного типа возможна сварка в вертикальном положении «сверху-вниз».

7. Y тип

Порошковые проволоки Y типа используются без газовой защиты и обладают квазиструйным переносом. Основной (фтористый) шлак этих порош-ковых проволок предназначен для одно- и многопроходной сварки во всех положениях. Они обладают хорошим сопротивлением к трещинам и высокими свойствами при испытаниях на ударный изгиб при низких температурах.

8. Z тип

Другие типы порошковых проволок, которые в настоящей классификации не рассматриваются.

5 СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ И ПРОЦЕДУРЕ ОДОБРЕНИЯ

5.1 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1.1 Термины и определения.

5.1.1.1 Фирмы и компании, занимающиеся производством и сбытом сварочных материалов, классифицируются как изготовители, поставщики, дистрибьюторы и субподрядчики согласно приведенным ниже определениям.

Дистрибьютор — компания, которая получает сварочные материалы от изготовителя или поставщика и далее занимается их сбытом под торговой маркой изготовителя или поставщика.

Изготовитель — компания, которая осуществляет весь цикл производства сварочных материалов или осуществляет конечную стадию изготовления, которая определяет их качество.

Фирмы, закупающие вышеупомянутые изделия в виде полуфабрикатов или в виде готовой продукции, но предоставляющие полную гарантию в отношении химического состава, качества и свойств этих изделий, также рассматриваются как изготовители.

Поставщик — компания, которая закупает сварочные материалы у изготовителя и предоставляет их под принадлежащим ему товарным знаком.

Субподрядчик — компания, которая по заказу изготовителя может осуществлять частичный или полный цикл производства сварочного материала, а также, по поручению изготовителя или поставщика, может обеспечить сервисное обслуживание и предоставление услуг.

5.1.1.2 Приведенные в настоящем разделе требования могут применяться как к изготовителям сварочных материалов, так и к компаниям, являющимся поставщиками, дистрибьюторами и субподрядчиками.

5.1.2 Общие положения.

5.1.2.1 Изготовитель или поставщик должен установить и поддерживать документированную систему качества как средство, гарантирующее соответствие сварочных материалов установленным требованиям. Система качества должна включать подготовку и выполнение процедурных требований и/или инструкций, а также проведение периодической внутренней проверки для определения эффективности системы.

5.1.2.2 Система качества должна обеспечивать следующее:

соответствие выпускаемых материалов требованиям правил РС, а также других контрактных документов, включая национальные стандарты;

однородность продукции, гарантирующей идентичность свойств и характеристик всех выпускаемых материалов тем показателям, которые были достигнуты при аттестации под техническим наблюдением Регистра;

исключение возможности попадания на склад готовой продукции и отпуска потребителям продукции, не отвечающей установленным контрактной документацией требованиям.

5.1.2.3 Изготовитель и поставщик должны установить и поддерживать процедуры, регламентирующие порядок проверок и контроля. Каждое процедурное требование должно быть проверено на соответствие того, что:

требования четко сформулированы;

установленные контрактные требования на продукцию могут быть в полном объеме удовлетворены.

5.1.2.4 Изготовитель должен установить и поддерживать методы прослеживаемости путем идентификации в процессе всех стадий производства и поставки продукции потребителю.

Процедуры по поставке материалов должны быть установлены и должны поддерживать идентификацию на всех стадиях.

5.1.2.5 Все производственные мощности и применяемые изготовителем производственные процессы должны обеспечивать стабильность производства и однородность качества сварочных материалов.

5.1.3 Организационная структура.

5.1.3.1 Изготовитель или поставщик должен назначить уполномоченного представителя руководства, который, независимо от других обязанностей, должен иметь установленные полномочия и должностные обязанности в отношении качества и нести ответственность за должное поддержание и выполнение требований к системе качества.

В частности, он должен нести ответственность за следующее:

координацию и мониторинг системы качества;

выявление и устранение любых несоответствий в системе;

своевременное и эффективное выполнение действий соответствующим подразделением для обеспечения соответствия установленным требованиям к сварочным материалам.

5.1.3.2 Изготовитель или поставщик должен разработать внутренние инструкции и требования, обеспеченные соответствующими техническими ресурсами, а также назначенным и обученным персоналом для выполнения соответствующих действий по проверке и контролю.

5.1.3.3 Руководство изготовителя или поставщика должно проводить периодические внутренние проверки системы качества таким образом, чтобы обеспечивалась их непрерывность, применимость и эффективность. Отчеты о таких проверках должны храниться согласно 5.1.10.

5.1.4 Управление документами.

5.1.4.1 Изготовитель и поставщик должны разрабатывать и поддерживать понятные и исчерпывающие процедуры в отношении процесса производства, проведения инспекционных проверок и испытаний для каждой операции.

Управление данными документами должно обеспечивать:

наличие соответствующих документов на всех рабочих местах, где выполняются важные для качества операции;

немедленное изъятие устаревших документов из всех мест применения.

5.1.4.2 Изменения документов должны быть проверены и одобрены уполномоченным персоналом. Исполнители должны иметь доступ к относящейся к делу вспомогательной информации или первоисточникам, особенно к спецификациям или стандартам на поставку и изготовление материалов.

5.1.5 Закупки.

5.1.5.1 Изготовитель и поставщик должны гарантировать, что все предполагаемые к закупке продукты, сырьевые материалы или услуги отвечают установленным требованиям.

5.1.5.2 Изготовитель и поставщик могут заключать субконтрактные договоры на частичное изготовление продукции или оказание услуг, которые имеют отношение к качеству готовых сварочных материалов. Оценка субподрядчиков в отношении их способности отвечать субконтрактным требованиям должна производиться непосредственно изготовителем или поставщиком или путем одобрения/сертификации субподрядчиков третьей стороной.

Должна поддерживаться процедура регистрации субподрядчиков, предусматривающая запись сведений об их одобрении.

5.1.5.3 Изготовителем должны быть установлены и одобрены уполномоченным персоналом спецификации на закупку, содержащие четкие требования к продукту, сырьевому материалу или услуге. Они должны включать, где это технически возможно:

тип, класс, категорию или другую точную идентификацию с использованием признанных стандартов;

название или другую точную идентификацию и применимость, исходя из спецификаций, требований процесса производства, инструкций для инспекционных проверок и других, имеющих отношение к делу технических документов.

Такие спецификации должны включать, если это касается прутков, проволоки, ленты, порошков и растворов, определенные аналитическим путем предельные значения физико-химических показателей, которые могут гарантировать соответствие конечного продукта установленным требованиям.

5.1.6 Контроль процесса производства.

5.1.6.1 Изготовитель и его субподрядчики должны идентифицировать и планировать производственные процессы, которые непосредственно влияют на качество, таким образом, чтобы гарантировать выполнение этих процессов в контролируемых условиях.

В понятие «контролируемые условия» должны быть включены:

документированные рабочие инструкции для всех операций и процессов, где их отсутствие может неблагоприятно повлиять на качество;

производственные мощности, которые должны быть в должном объеме оснащены контрольно-измерительными средствами;

спецификации, рабочие инструкции или процедуры для производственных процессов.

5.1.6.2 Контроль процесса производства посредством мониторинга должен, как минимум, включать следующие ключевые операции:

составление рецептуры;

взвешивание;

смешивание;

подачу проволоки, очистку и отжиг, а также поверхностную термическую обработку, если применимо;

опрессовку электродов, выплавку или грануляцию флюса;

сушку и прокалку;

маркировку и упаковку.

5.1.7 Контроль и испытания.

5.1.7.1 Изготовитель и поставщик должны осуществлять контроль состояния, проверять и поддерживать в исправном состоянии контрольно-измерительные средства, а также испытательное оборудование, которое применяется на всех стадиях производственного процесса для демонстрации соответствия продукции установленным требованиям. Перечень такого оборудования должен быть составлен, как минимум, для следующих ключевых операций:

взвешивания;

контроля размеров;

химического анализа;

сварки;

измерения температуры;

механических испытаний.

5.1.7.2 Изготовитель и поставщик не должны использовать, обрабатывать или поставлять сырьевые и расходные материалы до тех пор, пока они не будут проконтролированы или их качество не будет удостоверено другим способом как соответствующее требованиям спецификации.

Подтверждение качества на всех стадиях процесса производства должно выполняться согласно документированным процедурам.

5.1.7.3 Изготовитель должен проводить проверку в процессе изготовления продукции по всем установленным спецификацией характеристикам, которые не могут быть проконтролированы на более поздних стадиях.

Изготовитель должен гарантировать обязательность проведения предписанных проверок процессов производства и их эффективность.

Идентификация проверок и статус испытания — необходимые требования ко всему производству, так как они являются гарантией того, что только продукция, выдержавшая проверку и испытание, поставляется потребителю или используется в производстве.

5.1.7.4 Документированные процедуры для выпуска продукции должны содержать требования, чтобы все установленные проверки и испытания, включая те, которые установлены или по получению продукции, или в процессе изготовления, были выполнены, и что их результаты отвечают установленным требованиям.

5.1.7.5 Поставщик должен разработать и поддерживать протоколы, которые являются доказательством того, что продукция выдержала проверки и/или испытания по установленным критериям приемки.

Материалы не должны отгружаться до тех пор, пока документы на их отпуск не будут подписаны уполномоченным персоналом.

5.1.8 Несоответствующие материалы и корректирующие действия.

5.1.8.1 Изготовитель и поставщик должны разработать и поддерживать процедуры, гарантирующие предотвращение неумышленного или случайного использования сырьевых, расходных или сварочных материалов, несоответствующих установленным спецификацией требованиям, непосредственно перед изготовлением, в процессе изготовления или после изготовления, транспортировки и хранения.

5.1.8.2 Несоответствующие материалы, полуфабрикаты или сварочные материалы, если это возможно, могут быть разбракованы или утилизированы, или переработаны таким образом, чтобы отвечать установленным требованиям. Переработанный материал должен быть повторно проверен в соответствии с документированной процедурой.

5.1.8.3 Изготовитель и поставщик должны разработать и поддерживать процедуры: рассмотрения случаев несоответствий и претензий покупателей, а также анализа несоответствий в отношении качества;

инициирования эффективных корректирующих действий по предотвращению возвратов, где бы они ни осуществлялись;

оценки эффективности корректирующих действий и изменений в процедуре.

5.1.9 Погрузочно-разгрузочные операции, упаковка и хранение.

5.1.9.1 Изготовитель и поставщик должны установить, документировать и поддерживать процедуры для всех стадий и участков производства, где применяются операции погрузки-разгрузки, упаковки и хранения сварочных материалов.

5.1.9.2 Изготовитель и поставщик должны разработать методы погрузочно-разгрузочных работ, которые предотвращают повреждение сварочных материалов.

5.1.9.3 Изготовитель и поставщик должны контролировать упаковку, включая применение упаковочных материалов, с тем, чтобы предотвратить возможность повреждения сварочных материалов, а также гарантировать их соответствие установленным спецификацией требованиям.

Маркировка на упаковке должна отвечать требованиям соответствующих национальных стандартов и правил.

5.1.9.4 Изготовитель и поставщик должны обеспечить необходимые площади и/или помещения для хранения материалов в заданных условиях.

Поскольку температура и влажность могут оказать существенное влияние на состояние материалов, то эти факторы должны быть учтены в соответствующих документированных процедурах. Условия хранения продукции на складе должны контролироваться и фиксироваться через соответствующие интервалы времени, но не реже одного раза в сутки.

5.1.10 Отчеты по качеству.

5.1.10.1 Изготовитель и поставщик должны, там, где это необходимо, поддерживать надлежащую отчетность по производству и по всем выполненным инспекционным проверкам и испытаниям, чтобы иметь возможность привести необходимые доказательства соответствия материалов и условий их изготовления установленным требованиям.

5.1.10.2 Отчеты по качеству должны включать, но не ограничиваться, сведениями, необходимыми для обеспечения:

идентификации всех видов сырьевых материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, применяемых в процессе производства;

идентификации партии и, если необходимо, плавки;

доказательства соответствия результатов испытаний установленным требованиям;

идентификации несоответствий;

подтверждения выполненных корректирующих действий.

Если требованиями спецификации не оговорено иное, время хранения документов по качеству должно составлять 5 лет.

5.2 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.2.1 Общие указания.

5.2.1.1 Процедура одобрения Регистром сварочных материалов должна включать освидетельствование предприятия (изготовителя).

Освидетельствование, предшествующее первоначальному одобрению, должно предусматривать проведение следующих основных проверок:

наличия и технического состояния производственного оборудования, которое должно обеспечивать стабильное протекание производственного процесса и однородность конечной продукции установленного качества;

наличия производственных инструкций и контроля их соблюдения на основных стадиях процесса изготовления сварочных материалов;

соблюдения всех установленных требований по входному контролю материалов и полуфабрикатов, а также условий их хранения и запуска в производство;

полноты приемочного контроля готовой продукции, а также условий ее хранения на складе и порядка отпуска потребителям;

метрологического обеспечения всех видов испытаний и проверок, включая освидетельствование участков сварки, изготовления и испытаний образцов;

освидетельствование системы качества предприятия (изготовителя) в целом выполняется в соответствии со специальными требованиями 5.1 и общими требованиями согласно разд. 5 и 6 Положения о подтверждении систем качества организаций-поставщиков услуг Регистра.

5.2.1.2 При ежегодных освидетельствованиях в период действия Свидетельства об одобрении сварочных материалов (СОСМ) объем проверок может быть сокращен по усмотрению инспектора РС до 50 % от первоначального согласно указаниям 5.2.2.2, 5.2.3.3, 5.2.4.3, 5.2.5.3, но возобновляющие проверки с периодичностью не реже одного раза в 5 лет (при замене СОСМ) должны выполняться в полном объеме согласно 5.2.2.1, 5.2.3.2, 5.2.4.2, 5.2.5.1, 5.2.5.2.

5.2.1.3 Конкретная схема освидетельствования и его объем должны устанавливаться с учетом типа сварочных материалов, принятой у изготовителя схемы производства и доли субподрядных поставок в формировании готовой продукции, особенностей технологии изготовления продукции и производственного оборудования, системы обеспечения качества и наличия ее одобрения (признания) Регистром. Объем проверок должен формироваться в каждом конкретном случае на основании изложенных ниже указаний применительно к изготовлению следующих типов сварочных материалов:

сварочных покрытых электродов;

сварочной проволоки и прутков сплошного сечения с выделением производств проволоки малого и большого диаметров в самостоятельные группы;

порошковой сварочной проволоки и прутков;

сварочных флюсов с выделением в самостоятельные группы производства плавных и керамических флюсов.

5.2.1.4 В отдельную подгруппу выделяются, если они имеются в наличии у изготовителя, следующие технологические процессы:

дробление, разmol и подготовка сыпучих сырьевых материалов для электродного и флюсового производств;

изготовление катанки для производства сварочной проволоки;

варка и подготовка жидкого стекла для изготовления электродов и керамических флюсов.

Для этих технологических процессов объем освидетельствований допускается снижать до уровня входного контроля контрагентских поставок.

5.2.1.5 Оформление СОСМ.

5.2.1.5.1 СОСМ с Приложением (формы 6.5.33 и 6.5.33.1, соответственно), если иное не оговорено дополнительно, оформляется подразделением Регистра, осуществлявшим освидетельствование.

зование предприятия (изготовителя) и техническое наблюдение за проведением испытаний сварочных материалов.

5.2.1.5.2 СОСМ оформляется на основании Акта освидетельствования (форма 6.3.18), отражающего результаты выполненных проверок производства в соответствии с требованиями 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, а также испытаний сварочных материалов в объеме требований 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 и 4.8 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов с учетом требований 5.4. При необходимости, в приложении к Акту должен быть приведен перечень протоколов и документации, согласованной с Регистром.

5.2.2 Освидетельствование производства сварочных покрытых электродов.

5.2.2.1 Освидетельствование производства сварочных покрытых электродов при первоначальном одобрении должно включать следующие производственные участки и ключевые операции:

- склад сыпучих сырьевых материалов с проверкой журнала входного контроля;
- склад сварочной проволоки или катанки с проверкой журнала входного контроля;
- участок подготовки сырьевых материалов с проверкой журналов операционного контроля;
- участок волочения/правки и рубки электродных стержней и выборочного контроля из бункера (длина, чистота реза, диаметр, кривизна и волнистость);
- участок дозирования сухой шихты;
- участок варки/подготовки жидкого стекла с проверкой журнала технологического контроля;
- операции сухого и мокрого смешивания компонентов;
- участок опрессовки электродов, включая контрольную проверку эксцентricности и качества обмазки на выходе из пресса;
- участок прокалки и сушки электродов;
- участок сортировки и упаковки продукции;
- участок сварки образцов;
- участок изготовления и испытаний образцов;
- склад готовой продукции.

5.2.2.2 При ежегодном освидетельствовании производства с целью подтверждения Свидетельства об одобрении сварочных материалов объем проверок по усмотрению инспектора РС может быть сокращен до 50 % от предусмотренных в 5.2.2.1. При этом проверка должна включать, как минимум, следующие производственные участки:

- склад сырьевых материалов;
- склад сварочной проволоки или катанки;
- участок опрессовки электродов;
- участок сортировки с отбором контрольной выборки для испытаний продукции;
- участок сварки образцов с проведением испытаний аттестуемых электродов;
- участок изготовления и испытаний образцов с проведением контрольных испытаний аттестуемой продукции.

5.2.2.3 На участке сортировки и упаковки электродов инспектором РС и представителем службы технического контроля предприятия (изготовителя) должен быть выполнен отбор проб готовой продукции согласно 5.4.1.3. Технические требования к качеству изготовления электродов подлежат проверке согласно 5.3.

Изготовление проб и методы испытаний должны отвечать соответствующим указаниям 5.4.

5.2.3 Освидетельствование производства сварочной проволоки сплошного сечения.

5.2.3.1 При освидетельствовании производства сварочной проволоки сплошного сечения должны учитываться конкретные условия ее изготовления, которые, в общем, определяются следующими факторами:

- чувствительностью металла исходной заготовки к наклепу, которая определяется допустимой степенью утяжки при волочении без снятия напряжений (отжига);

- особыми требованиями к режиму термической обработки, что особенно актуально для высоколегированных сталей и цветных сплавов;

необходимостью дополнительного травления/очистки проволоки после промежуточного отжига, что определяется химической активностью металла и средой, в которой выполняется отжиг (воздух, инертный газ, вакуум, расплав солей и т. п.);

очередностью применения омеднения проволоки в процессе волочения (промежуточное и финишное омеднение);

требованиями к состоянию поверхности и допуском на диаметр готовой продукции;

видом поставки (мотки, обойма, катушка) и особыми требованиями к рядности намотки сварочной проволоки;

наличием операции рубки-правки применительно к поставке сварочных прутков;

наличием окончательной химической очистки при поставке проволоки или прутков из алюминиевых сплавов.

5.2.3.2 Применительно к изготовлению сварочной проволоки из нелегированной и низколегированной стали первоначальное освидетельствование производства должно предусматривать контроль следующих участков и операций:

склада неочищенной катанки с проверкой журнала входного контроля и мер, предусмотренных для прослеживаемости исходной заготовки в дальнейшем производстве;

участка травления катанки с выборочным контролем поверхности очищенной катанки;

участка первичного волочения и завершающей обработки сварочной проволоки больших диаметров;

участка промежуточного отжига сварочной проволоки (только применительно к сварочной проволоке малых диаметров);

участка очистки проволоки после отжига и предварительного омеднения, если последнее применяется (только применительно к сварочной проволоке малых диаметров);

участка чистового волочения и омеднения сварочной проволоки малых диаметров;

операции намотки и упаковки сварочной проволоки;

проверки контрольных операций, выполняемых при приемке продукции и в процессе изготовления;

проверки условий хранения продукции, проведения погрузочно-разгрузочных работ и оформления документов при отпуске продукции.

5.2.3.3 Минимальный объем проверок при ежегодном освидетельствовании производства сварочной проволоки из нелегированной и низколегированной стали при отсутствии рекламаций за предыдущий период осуществления технического наблюдения может состоять из проверок следующих участков, операций и характеристик качества продукции:

участка первичного волочения и чистовой обработки сварочной проволоки больших диаметров;

участка чистового волочения и омеднения сварочной проволоки малых диаметров;

проверки контрольных операций, выполняемых при приемке продукции и в процессе изготовления;

проверки условий хранения продукции, проведения погрузочно-разгрузочных работ и оформления документов при отпуске продукции.

5.2.3.4 В процессе освидетельствования производства инспектором РС и представителем службы технического контроля предприятия (изготовителя) должен быть осуществлен отбор проб готовой продукции согласно 5.4.1.5. Технические требования к качеству изготовления проволоки подлежат проверке согласно 5.3, остальные характеристики — согласно 5.4.

5.2.4 Освидетельствование производства сварочной порошковой проволоки.

5.2.4.1 При освидетельствовании производства сварочной порошковой проволоки должны учитываться конкретные условия ее изготовления, которые в общем случае определяются следующими факторами:

соотношением диаметров исходной заготовки и готовой проволоки;

допустимой степенью утяжки без отжига материала оболочки в составе проволоки;

видом исходной заготовки (лента или трубка) и, соответственно, способом ее заполнения шихтой;

видом и типом материала сердечника (бесшлаковые и шлакообразующие компоненты различного типа);

возможностью сепарации шихты при заполнении и, соответственно, мер, принимаемых для исключения этого явления;

наличием чистовой обработки поверхности проволоки;

наличием рубки-правки применительно к поставке сварочных прутков.

5.2.4.2 Применительно к изготовлению порошковой сварочной проволоки, получаемой формированием из нелегированной низкоуглеродистой ленты, первоначальное освидетельствование производства должно предусматривать контроль следующих участков и операций:

склада сыпучих сырьевых материалов с проверкой журнала входного контроля;

склада исходной заготовки ленты с проверкой журнала входного контроля;

участка подготовки сырьевых материалов с проверкой журналов операционного контроля;

операции резки ленты с выборочным контролем качества реза и размеров заготовки;

участка дозирования и смешивания компонентов сердечника проволоки;

участка формирования и волочения проволоки;

участка/операции промежуточного отжига (если последний применяется) и чистового волочения проволоки;

операции намотки и упаковки сварочной порошковой проволоки;

проверки контрольных операций, выполняемых при приемке продукции и в процессе изготовления;

участка сварки образцов с проведением испытаний проволоки;

участка изготовления и испытаний образцов с проведением контрольных испытаний продукции;

склада готовой продукции.

5.2.4.3 Минимальный объем проверок при ежегодном освидетельствовании производства порошковой сварочной проволоки при отсутствии рекламаций за предыдущий период осуществления технического наблюдения может состоять из проверок следующих участков, операций и характеристик качества продукции:

участок дозирования и смешивания компонентов сердечника проволоки;

операция формирования и первичного волочения проволоки;

операция промежуточного отжига и чистового волочения проволоки;

операция намотки и упаковки сварочной проволоки;

проверка контрольных операций, выполняемых при приемке продукции и в процессе изготовления;

проверка условий хранения продукции, проведения погрузочно-разгрузочных работ и оформления документов при отпуске продукции.

5.2.4.4 В процессе освидетельствования производства инспектором РС и представителем службы технического контроля предприятия (изготовителя) должен быть осуществлен отбор проб готовой продукции согласно 5.4.1.5.

Технические требования к качеству изготовления проволоки подлежат проверке согласно 5.3, остальные характеристики — согласно 5.4.

5.2.5 Освидетельствование производства сварочных флюсов.

5.2.5.1 Освидетельствование производства сварочных плавящихся флюсов при первоначальном одобрении должно включать следующие проверки:

контроль сырьевых материалов и подготовку их к выплавке, включая дозировку шихты;

выборочный контроль соблюдения требований технологического процесса изготовления на стадиях выплавки, грануляции, сушки и упаковки;

освидетельствование испытательной базы, выполняющей испытания и контрольные анализы в процессе изготовления и приемки продукции;

выборочный контроль качества готовой продукции согласно 5.3.3.4 и 5.4.3.

5.2.5.2 Применительно к изготовлению агломерированных (керамических) сварочных флюсов освидетельствование производства при первоначальном одобрении должно включать проверки следующих производственных участков и операций:

- склада сырьевых материалов с проверкой журнала входного контроля;
- участка подготовки и дозирования шихтовых (сырьевых) материалов с проверкой журнала операционного контроля;
- участка варки (подготовки связующего/жидкого стекла);
- операции грануляции и сушки-прокалки флюса;
- операции упаковки флюса и порядок контроля готовой продукции;
- условий хранения продукции на складе и порядок ее отпуска потребителям;
- освидетельствования испытательной базы, выполняющей испытания и контрольные анализы в процессе изготовления и приемки продукции;
- выборочного контроля качества готовой продукции согласно 5.3.3.4 и 5.4.4.

5.2.5.3 Минимальный объем проверок при ежегодном освидетельствовании производства сварочных флюсов при отсутствии рекламаций за предыдущий период осуществления технического наблюдения может состоять из проверок следующих участков, операций и характеристик качества продукции:

- склада сырьевых материалов, включая проверку журнала входного контроля и порядка запуска материалов в производство;
- выборочный контроль соблюдения требований технологического процесса на отдельных операциях изготовления флюса;
- выборочный контроль качества готовой продукции согласно 5.3.3.4 и 5.4.3.3, включая, как минимум, проверку сварочно-технологических свойств.

5.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИХ ОДОБРЕНИИ РЕГИСТРОМ

5.3.1 Общие положения.

5.3.1.1 Технические требования к качеству изготовления и условиям поставки сварочных материалов должны быть документированы в форме подписанных уполномоченным персоналом технических условий или спецификаций. В общем, технические условия или спецификации на поставку сварочных материалов должны отвечать требованиям соответствующих национальных стандартов, контрактной документации и правил РС.

5.3.1.2 В настоящей главе приводятся минимальные требования, которые должны выполняться при изготовлении и поставке продукции под техническим наблюдением Регистра, дополняющие, но не заменяющие требования, установленные другими нормативными или контрактными документами.

5.3.1.3 Изготовитель или поставщик сварочных материалов несет перед потребителем и Регистром полную ответственность за соблюдение установленных в настоящей главе технических требований.

5.3.2 Маркировка продукции.

5.3.2.1 Маркировка материалов.

5.3.2.1.1 Покрытые электроды должны быть замаркированы стойкой краской на покрытии около зажимного конца. Маркировка должна включать, по крайней мере, обозначение собственного отличительного наименования (кодového обозначения) марки материала производителя или поставщика. Рекомендуется также приводить в маркировке обязательную часть индексов классификации материала в соответствии с применяемым стандартом на электроды.

Для маркировки должны применяться краски только такого состава, который не оказывает отрицательного влияния на результат сварки.

Примечание. В дополнение к маркировке на покрытии рекомендуется выполнять также маркировку термостойкой краской непосредственно на зажимном конце электрода. При этом цвет маркировки должен быть указан на упаковке.

5.3.2.1.2 Сварочная проволока, порошковая проволока и сварочная лента, поставляемые на катушках или в мотках, должны быть замаркированы стойким к внешнему воздействию способом на каждой катушке или мотке с обозначением собственного отличительного наименования (кодového обозначения) марки материала производителя или поставщика.

5.3.2.1.3 Каждый пруток для сварки неплавящимся электродом и плазменно-дуговой сварки должен иметь вытесненный штамп, который однозначно идентифицирует продукцию для одного производителя или поставщика. У материалов, которые не допускают выполнения маркировки штамповкой, допускается выполнять маркировку с применением наклеивающихся флажков (бирок).

Примечание. Если это требуется применяемым стандартом, трубчатые полые прутки и прутки для кислородно-газовой сварки должны быть замаркированы описанным выше образом.

5.3.2.2 Маркировка на упаковке.

На внешней стороне каждой упаковочной единицы продукции должна быть ясно указана перечисленная ниже информация:

наименование изготовителя или поставщика;

товарный знак;

обозначение собственного отличительного наименования (кодového обозначения) марки материала производителя или поставщика;

обозначение на штампе (только для сварочных прутков);

обозначение в соответствии с соответствующими национальными стандартами;

размеры в соответствии с требованиями соответствующих национальных стандартов;

номер партии и, если необходимо, номер плавки;

тип сварочного тока, если необходимо;

рекомендуемые режимы сварки (диапазон по току) для покрытых электродов;

число единиц продукции в упаковке или вес нетто;

указания по повторной прокатке или сушке, если применимо (покрытые электроды, сварочные флюсы);

одобрения классификационных обществ и органов технического надзора, где имеются;

требования по охране здоровья и безопасному обращению, если необходимо.

5.3.3 Технические требования на условия поставки сварочных материалов.

5.3.3.1 Общие указания.

5.3.3.1.1 Ниже приводятся минимальные требования, которые могут применяться Регистром:

при рассмотрении технических условий или спецификаций изготовителя на поставку сварочных материалов;

при оценке результатов выборочного контроля продукции в процессе освидетельствования производства.

В том случае, если национальными стандартами, контрактными требованиями или спецификациями изготовителя установлены более строгие критерии приемки продукции, то при выборочном контроле продукции Регистром следует руководствоваться последними.

5.3.3.1.2 По согласованию сторон каждая партия сварочных материалов может сопровождаться сертификатом качества изготовителя, который на основании выполненных проверок и испытаний подтверждает соответствие продукции техническим требованиям на условия поставки.

5.3.3.2 Технические требования на поставку сварочных электродов.

5.3.3.2.1 Покрытие электродов должно быть свободно от каких-либо неровностей, вмятин, рисок, шероховатостей, пор, трещин и других поверхностных дефектов, которые могут оказать неблагоприятное влияние во время сварки. Допустимым является наличие изъянов поверхности в пределах ограничений согласно 5.3.3.2.2.

5.3.3.2.2 На поверхности покрытия электродов могут быть допущены следующие отдельные дефекты:

поверхностные продольные трещины и местные сетчатые растрескивания числом не более одного на электрод при протяженности каждой трещины или участка растрескивания не более 10 мм;


местные вмятины глубиной не более 50 % толщины покрытия числом не более двух при суммарной протяженности до 20 мм на одном электроде. При этом две местные вмятины, расположенные с двух сторон электрода в одном поперечном сечении, могут быть приняты за одну, если их суммарная глубина не превышает 50 % толщины покрытия;

местные задиры протяженностью не более 15 мм при глубине не более 25 % номинальной толщины покрытия и числом не более двух на одном электроде;

на отдельном электроде могут быть допущены дефекты одного вида из числа указанных выше, если их размер близок к максимально допустимому. В остальных случаях допускается комбинация дефектов различного вида при условии, что их число не превышает двух, а суммарная протяженность не превышает 20 мм.

Общее число электродов, имеющих указанные выше допустимые дефекты покрытия, не должно превышать 10 % от числа электродов, подвергшихся контрольной выборке.

5.3.3.2.3 Размеры электродов и длина зачищенного конца должны соответствовать указаниям табл. 5.3.3.2.3 и рис. 5.3.3.2.3.



1—стержень; 2—участок перехода; 3—покрытие; 4—контактный торец без покрытия

Рис. 5.3.3.2.3

Схема определения номинальных размеров электрода

Таблица 5.3.3.2.3

Размеры и допуски на покрытые электроды со стержнем из низкоуглеродистой или легированной проволоки

Номинальный диаметр электрода d , мм, определяемый диаметром стержня	Номинальная длина электрода L , мм (предельное отклонение ± 3 мм)	Длина зачищенного от покрытия конца l , мм (предельное отклонение ± 5 мм)
1,6	200 250	20
2,0	250 300	
2,5	250 300 350	
3,0 и 3,2 ¹	300 350 450	
4,0	350 450 ²	25
5,0 и 6,0 ¹	450 ²	
¹ Допускается изготавливать электроды с номинальным диаметром стержня 3,15 и 6,3 мм. ² Для особого применения (например, гравитационной сварки) длина электродов может быть увеличена до 900 мм включительно.		

5.3.3.2.4 Покрытие электродов должно быть концентричным и однородным по длине, чтобы предотвратить асимметричное расплавление при сварке с образованием «козырьков». Разность толщины покрытия — эксцентricность в любом сечении по длине рабочей части электрода — не должна превышать значений, указанных в табл. 5.3.3.2.4.

Таблица 5.3.3.2.4

Номинальный диаметр электрода d , мм	Значения эксцентricности покрытия, мм	
	Электроды со средним и толстым покрытием (с обмазкой типов R, RR, RC, RA, A и B)	Электроды с тонким покрытием (с обмазкой типа C)
1,6	0,04	—
2,0	0,06	—
2,5	0,08	0,04
3,0; 3,15 и 3,20	0,10	0,06
4,0	0,14	0,08
5,0	0,18	0,10
6,0 и 6,3	0,20	—

5.3.3.2.5 Покрытие электродов не должно разрушаться при свободном падении электрода на гладкую стальную плиту с высоты:

1 м — для электродов диаметром 3,25 мм и менее;

0,75 м — для электродов диаметром 4,0 и 5,0 мм;

0,5 м — для электродов диаметром 6,0 и 6,3 мм.

При этом допускаются частичные откалывания покрытия общей протяженностью до 5 % длины покрытой части электрода. Измерение обнаруженных отколов выполняется с точностью до 1 мм.

5.3.3.2.6 Электроды в состоянии после штатной (рекомендованной изготовителем) прокалки должны иметь остаточную влажность покрытия, не выходящую за рамки следующих ограничений:

не более 0,1 % — для электродов с покрытием типов B и RB;

не более 0,3 % — для электродов с покрытием типов R, RR, RA и A;

для электродов с покрытием типов C и RC остаточная влажность покрытия регламентируется технической документацией изготовителя.

Остаточная влажность покрытия должна измеряться путем доведения до постоянной массы снятого с одного контролируемого электрода покрытия при температурах:

400 ± 10 °C — для покрытий типов B и RB;

180 ± 10 °C — для покрытий типов R, RR, RA и A;

110 ± 5 °C — для покрытий типов C и RC.

Содержание остаточной влаги B_w , %, вычисляют по формуле

$$B_w = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100\%, \quad (5.3.3.2.6)$$

где m_1 — исходная масса покрытия, г;
 m_2 — постоянная масса покрытия, г.

5.3.3.2.7 Для одной марки электродов аналитические допуски по содержанию основных легирующих элементов и примесей в наплавленном металле в соответствии с техническими условиями или спецификациями изготовителя или поставщика должны, как правило, находиться в пределах, установленных требованиями табл. 5.3.3.2.7.

5.3.3.2.8 Показатели механических и специальных свойств металла шва, наплавленного металла или сварного соединения электродов каждой партии должны отвечать требованиям:

национальных стандартов применительно к классификации электродов, установленной техническими условиями или спецификацией;

правил РС для категории сварочных материалов, указанной в Свидетельстве об одобрении сварочных материалов (COSM);

Таблица 5.3.3.2.7

Максимально допустимое содержание легирующих элементов и примесей в наплавленном металле, % от массы

Легирующие элементы и примеси	Электроды для сварки сталей нормальной и повышенной прочности с покрытием типа			Электроды для сварки стали высокой прочности с покрытием типа
	B, RB	R, RR, RA, A	C	
C	≤ 0,10	≤ 0,12	≤ 0,18	≤ 0,10
Si	± 0,20			± 0,15
Mn	± 0,25			± 0,25
P	≤ 0,030			≤ 0,025
S	≤ 0,030			≤ 0,020
Cr	—			± 0,20
Ni	—			± 0,25
Mo	—			± 0,10
V	—			± 0,1

установленным контрактным условиям, документации на поставку, а также документации в отношении особых свойств или характеристик, превышающих регламентированные стандартами значения.

5.3.3.2.9 Упаковка электродов должна, как минимум, предотвращать возможность их повреждения в условиях обычной транспортировки и хранения в сухих помещениях.

Как правило, электроды должны быть упакованы по одному из следующих вариантов:

в герметичные пластмассовые коробки;

в коробки из картона толщиной не менее 0,7 мм с последующей герметичной упаковкой каждой коробки в полиэтиленовую пленку;

в коробки из картона толщиной не менее 0,8 мм, имеющие влагозащитное покрытие.

Высота укладки коробок с электродами на транспортные поддоны или крупногабаритные ящики не должна, как правило, превышать 600 мм.

5.3.3.3 Технические требования на поставку сварочной проволоки и прутков для сварки.

5.3.3.3.1 Изложенные ниже требования распространяются на сварочную проволоку и прутки сплошного сечения, порошковую сварочную проволоку и прутки, ленточные электроды сплошного сечения и пустотелые электроды.

5.3.3.3.2 Поверхность сварочных материалов должна быть свободна от загрязнений и поверхностных дефектов, которые неблагоприятно влияют на сварку. Допускается любая окончательная обработка поверхности при условии, что она обеспечивает выполнение операции сварки и не оказывает отрицательного влияния на свойства металла шва. Все полые сварочные материалы должны иметь распределение заполняющих полость ингредиентов по всей их длине с такой однородностью, чтобы избежать отрицательного влияния на применение материалов, химический состав и свойства наплавленного металла.

5.3.3.3.3 Проволочные и ленточные электроды, а также порошковая сварочная проволока должны поставляться в мотках или намотанными на катушки в соответствии с рис. 5.3.3.3.3 и табл. 5.3.3.3.3. Они не должны иметь перекручиваний, волнистости, резких изгибов или других недостатков, которые могут повлиять на непрерывность подачи проволоки.

5.3.3.3.4 В каждом мотке или катушке сварочная проволока должна иметь непрерывную намотку, а ее начало и конец выведены, закреплены и обезопасены.

Сварочные материалы, поставляемые в мотках без формирующей катушки, должны быть перевязаны, по крайней мере, в четырех местах.

5.3.3.3.5 Стандартизированные размеры и допуски для сварочной проволоки и прутков должны соответствовать указаниям табл. 5.3.3.3.5. При этом, по согласованию сторон, могут применяться другие размеры диаметров (промежуточные), для которых применимы указанные в табл. 5.3.3.3.5 требования к допускам на точность изготовления.

Таблица 5.3.3.3

Размеры и допуски на кольцевые обоймы, катушки и мотки сварочной проволоки, мм

Тип (см. рис. 5.3.3.3.3)	Стандартные размеры	Внешний диаметр d_1	Внутренний диаметр d_2	Внешняя ширина b	Осевой диаметр на катушке d_3	Цапфовое отверстие		
						Диаметр d_4	Расстояние от оси	
							d_5	l_1
S	S100	100 ± 2	—	45_{-2}^0	$16,5_{-1}^0$	—	—	—
S	S200	200 ± 3	—	55_{-3}^0	$50,5_{-2,5}^0$	10_0^{+1}	—	$44,5 \pm 0,5$
S	S300	300 ± 5	—	103_{-3}^0	$50,5_{-2,5}^0$	10_0^{+1}	—	$44,5 \pm 0,5$
S	S350	350 ± 5	—	103_{-3}^0	$50,5_{-2,5}^0$	10_0^{+1}	—	$44,5 \pm 0,5$
S	S760	760_{-10}^0	—	200_{-10}^{+10}	$40,5_{-1}^0$	25_0^{+1}	35_0^1	65 ± 1
R	R435	435 ± 5	300_{-15}^0	90_{-15}^0	—	—	—	—
B	B300	300_{-5}^0	180 ± 2	100_{-3}^{+3}	—	—	—	—
B	B450	450 макс.	300 ± 5	100_{-3}^{+3}	—	—	—	—
BS	BS300	300 ± 5	—	103_{-3}^0	$50,5_{-2,5}^0$	—	—	—
C	C435	435 макс.	300_{-15}^0	90_{-15}^0	—	—	—	—
C	C450	450 макс.	300_{-15}^{+15}	100_{-5}^{+10}	—	—	—	—
C	C800	800 макс.	600_{-20}^0	120_{-5}^{+10}	—	—	—	—




Рис. 5.3.3.3.3

Виды намотки сварочной проволоки для поставки потребителям:

a — кольцевая обойма (R); b — катушка (S); c — моток квадратного сечения (C);
 d — корзинчатая кольцевая обойма (B); e — корзинчатая катушка (BS)

5.3.3.3.6 Для ленточных электродов сплошного сечения должны применяться требования табл. 5.3.3.3.6 к типоразмерам и допускам на точность изготовления. Для полых ленточных электродов допуски подлежат согласованию между сторонами.

5.3.3.3.7 Сварочная проволока для сварки стали не должна иметь спиральность выше приведенных ниже значений. Спиральность проволоки определяется как перпендикулярное разделение между любой частью одной петли проволоки, расположенной свободно на плоской поверхности, в одной плоскости. Спиральность должна быть не более 25 мм для катушек, имеющих наружный диаметр до 200 мм (S200), и не более чем 50 мм для катушек, имеющих диаметр более чем 200 мм (см. табл. 5.3.3.3.3).

Таблица 5.3.3.3.5

Диаметры сварочной проволоки и отклонения по диаметрам, мм

Способ сварки	Проволока сплошного сечения			Порошковая проволока	Прутки для сварки		
	131, 135, 141, 51, 52	121, 72, 73	111 (для электродов)	132, 133,136, 138 114, 125, 143, 73	141, 31, 15		
Номинальный диаметр	Предельные отклонения номинального диаметра				Предельные отклонения диаметра	Длина	Предельные отклонения длины
0,5	+ 0,01	—	—	—	± 0,1	от 500 до 1000	± 5
0,6	— 0,03						
0,8	+ 0,01 — 0,04	± 0,04	— 0,06 — — 0,06 — 0,06 —	+ 0,02 — 0,06			
1,0							
1,2							
1,4							
1,6							
1,8							
2,0							
2,4							
2,5	+ 0,01 — 0,07	± 0,06	— 0,08	+ 0,02 — 0,07			
2,8							
3,0							
3,2							
4,0	—	± 0,06	— 0,10	+ 0,02 — 0,07			
5,0							
6,0							
8,0				+ 0,02 — 0,08			
Примечание. Цифровые обозначения способов сварки соответствуют стандарту ИСО 4063 (см. табл. 6.2.2.4)							

Пр и м е ч а н и е. Цифровые обозначения способов сварки соответствуют стандарту ИСО 4063 (см. табл. 6.2.2.4)

Таблица 5.3.3.3.6

Размеры и допуски для ленточных электродов, мм

Электроды	Размеры	Допуски
Номинальная толщина	≤ 1,0	± 0,05
Номинальная ширина	≤ 100	+ 0,50
	> 100	+ 0,80

5.3.3.3.8 Распушенность (диаметр отдельных витков проволоки, расположенных свободно на плоской поверхности), спиральность и условия поставки всех видов сварочной проволоки должны быть такими, чтобы проволока была пригодна для равномерной непрерывной подачи на оборудование для полуавтоматической сварки.

5.3.3.3.9 Химический состав сварочной проволоки и прутков для сварки по содержанию легирующих элементов и примесей должен отвечать требованиям национальных стандартов на проволоку конкретной классификации, а также дополнительным ограничениям технических условий или спецификаций изготовителя на поставку сварочных материалов.

5.3.3.3.10 Показатели механических и специальных свойств металла шва, наплавленного металла или сварного соединения каждой партии сварочной проволоки или прутков для сварки должны отвечать требованиям:

национальных стандартов применительно к классификации сварочного материала, установленной техническими условиями или спецификацией;

правил РС для категории сварочных материалов, указанной в СОСМ;

контрактных условий, а также документации на поставку.

5.3.3.3.11 Упаковка сварочной проволоки должна предотвращать возможность ее повреждения и утраты сварочных характеристик в условиях обычной транспортировки и хранения. При этом особые меры, включая помещение в вакуумную упаковку с контролирующим сорбентом, должны применяться к видам сварочной проволоки, которые в процессе хранения при естественной

влажности могут полностью или частично утратить способность к применению по назначению. К таким видам сварочных материалов относится, например, порошковая сварочная проволока с флюсо-содержащим сердечником.

5.3.3.4 Технические требования к поставке сварочных флюсов.

5.3.3.4.1 Изложенные ниже требования распространяются на плавленные, керамические, а также спекаемые флюсы или смеси.

5.3.3.4.2 Техническая документация на поставку и изготовление флюсов должна содержать требования к следующим характеристикам:

строению и цвету зерен;

однородности;

химическому составу;

гранулометрическому составу;

влажности и содержанию диффузионного водорода в наплавленном металле;

объемному весу;

сварочно-технологическим свойствам;

показателям механических и специальных свойств металла шва, наплавленного металла или сварного соединения.

5.3.3.4.3 Однородность, как правило, является приемочной характеристикой для плавленных флюсов. Однородность определяется путем просмотра при увеличении не менее 10 раз пробы в 10 г флюса. В пробе не должно содержаться более 3 % зерен и инородных частиц, имеющих видимые отличия по цвету и строению от регламентированных документацией на поставку требований для этих характеристик.

5.3.3.4.4 Гранулометрический состав флюса определяется путем просева через соответствующее сито пробы флюса массой не менее 100 г и сравнения полученных значений с контрольными значениями, указанными в технических условиях на поставку. Изготовитель или поставщик флюса должен информировать потребителя о гранулометрическом составе флюса путем приведения на каждой упаковочной единице символов, соответствующих указаниям табл. 5.3.3.4.4. Как минимум, должны быть приведены символы для обозначения наибольшего и наименьшего размера частиц флюса.

Таблица 5.3.3.4.4

Символы для обозначения размера зерен флюса на упаковке продукции

Размер частиц флюса, мм	2,5	2,0	1,6	1,25	0,8	0,5	0,315	0,2	0,1	< 0,1
Символ	25	20	16	12	8	5	3	2	1	D

5.3.3.4.5 Влажность флюса определяется путем прокалки и доведения до постоянной массы пробы флюса массой около 100 г. При определении влажности измерения должны быть выполнены на трех пробах, масса которых не должна отличаться друг от друга более чем на 5 г. Температура прокалки составляет 300 ± 10 °C для плавленных флюсов и 350 ± 10 °C для керамических, спекаемых флюсов и смесей. Время прокалки пробы должно составлять не менее 2 ч. Влажность флюсов, применяемых в судостроении, как правило, не должна превышать 0,05 %.

5.3.3.4.6 Показатели химического состава, объемного веса и сварочно-технологических свойств флюса должны отвечать требованиям технических условий или спецификаций изготовителя (поставщика), одобренных Регистром.

5.3.3.4.7 Показатели механических и специальных свойств металла шва, наплавленного металла или сварного соединения каждой партии флюса должны отвечать требованиям:

национальных стандартов применительно к классификации сварочного материала, установленной техническими условиями или спецификацией;

правил РС для категории сварочных материалов, указанной в СОСМ;

контрактных условий, а также документации на поставку.

5.3.3.4.8 Упаковка сварочных флюсов должна предотвращать возможность их повреждения и утраты характеристик качества в условиях обычной транспортировки и хранения. При этом особые меры, включая помещение в полностью герметичную упаковку, включая жесткую, должны применяться к видам сварочных флюсов, которые в процессе хранения и транспортировки могут утратить способность к применению. К таким видам флюсов относятся керамические флюсы, в особенности керамические флюсы однородной грануляции, которые могут утратить исходный гранулометрический состав при транспортировке в бумажных мешках.

5.3.3.5 Технические требования к защитным газам и их смесям.

5.3.3.5.1 Защитные газы для сварки классифицируются на группы стандартного состава в зависимости от их из химической активности по отношению к расплавленному металлу согласно требованиям табл. 6.2.2.5.

Отклонения по содержанию отдельных компонентов в смеси от номинальных значений, указанных в спецификации на поставку производителя, не должны выходить за пределы следующих ограничений:

$\pm 10\%$ от номинального значения при содержании компонента в смеси более 5 %;

$\pm 0,5\%$ абсолютного значения в объеме смеси при содержании компонента в смеси от 1 % вкл. до 5 % вкл.;

подлежат отдельному согласованию при содержании компонента в смеси менее 1 %.

5.3.3.5.2 Значение максимальной температуры точки росы, а также минимальная чистота защитных газов (ограничение по суммарному содержанию в них примесей) для групп стандартного состава должны соответствовать табл. 5.3.3.5.2.

Таблица 5.3.3.5.2

Главные группы газа		Чистота, min, % об.	Точка росы при давлении 0,101 МПа, max, °C	Влажность, max, ppm
I	Инертный газ	99,99	— 50	40
M1 ¹	Смесь газов	99,9	— 50	80
M2 ¹	Смесь газов	99,9	— 44	120
M3 ¹	Смесь газов	99,9	— 40	120
C ¹	Двуокись углерода	99,8	— 40	40
R	Восстанавливающий газ	99,95	— 50	40
N	Азот	99,9	— 50	40
O	Кислород	99,5	— 50	40

¹ Азот 1000 ppm max.

Для специальных газовых смесей требования к точке росы, чистоте и влажности должны соответствовать газу основы или используемой газовой смеси аналогично указаниям табл. 5.3.3.5.2.

Для некоторых активных металлов (например, титана и тантала) могут потребоваться защитные газы и смеси более высокой чистоты, чем указано в табл. 5.3.3.5.2. В этом случае требования на поставку газов подлежат дополнительному одобрению поставщиком и потребителем.

5.3.3.5.3 Защитные газы могут поставляться в газообразном состоянии в баллонах под давлением или в сжиженном состоянии. Баллоны и танки-дьюары должны иметь отличительную окраску и маркировку, отвечающую требованиям национальных стандартов.

5.4 ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЙ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИХ ОДОБРЕНИИ

5.4.1 Отбор образцов готовой продукции.

5.4.1.1 В рамках освидетельствования предприятия (изготовителя) в присутствии инспектора РС должны быть отобраны образцы сварочных материалов, подлежащих проверке и испытаниям. Отбор образцов сварочных материалов может осуществляться:

с участка сортировки после приемки продукции контрольными службами предприятия (изготовителя), но до ее окончательной упаковки;

со склада готовой продукции, подготовленной для отправки потребителям.

По факту отбора образцов сварочных материалов составляется акт, который подписывается ответственным лицом предприятия (изготовителя) и инспектором РС.

5.4.1.2 При первоначальном одобрении предприятий (изготовителей) отбор образцов и дальнейшие проверки должны проводиться в следующем объеме для каждой марки материала:

для электродов — по одной партии для каждого диаметра, но всего не менее двух проверенных партий;

для флюсов — не менее двух проверенных партий;

для сварочной и порошковой проволоки/ленты — по одной партии для каждого типоразмера, но всего не менее двух проверенных партий.

5.4.1.3 Для контроля каждой партии сварочных покрытых электродов следует выполнить десять отборов по 20 шт. электродов в каждом. Каждый отбор проб выполняется от разных упаковочных мест или альтернативно в процессе изготовления и приемки через равные промежутки времени.

Отобранные 200 шт. электродов подвергаются следующим видам проверок:

все отобранные электроды подвергаются контролю размеров и внешнего вида покрытия;

50 шт. отобранных электродов подвергаются контролю разности толщины покрытия;

30 шт. отобранных электродов подвергаются контролю прочности покрытия;

50 шт. отобранных электродов подвергаются контролю кривизны.

Проверка на содержание влаги в покрытии выполняется по результатам трех замеров (по одному электроду на каждый замер).

Электроды, прошедшие вышеуказанные контрольные испытания, в дальнейшем используются для следующего:

проверки сварочно-технологических свойств из числа электродов, показавших максимальные значения эксцентricности покрытия;

определения химического состава наплавленного металла;

сварки проб наплавленного металла и стыковых соединений согласно программе испытаний.

5.4.1.4 Для проверки каждой партии флюса следует выполнить не менее шести отборов проб по 2,5 кг в каждой из разных упаковочных мест. После перемешивания отобранный флюс методом квартования доводят до массы 2,5 кг. При этом проба массой 0,5 кг используется далее для определения химического состава и влажности флюса, а проба массой 2,0 кг — для определения гранулометрического состава, однородности и объемного веса флюса.

Флюс, прошедший вышеуказанные проверки, в дальнейшем используется для следующего:

проверки сварочно-технологических свойств;

сварки проб наплавленного металла и стыковых соединений, если это требуется, согласно программе испытаний.

5.4.1.5 Для проверки каждой партии сварочной проволоки сплошного и трубчатого сечения отбираются следующие пробы и проводятся следующие испытания:

замеры диаметра и овальности в двух взаимно перпендикулярных направлениях не менее чем от 10 упаковочных мест по 2 замера в каждом. Места замера диаметра должны находиться не менее чем в 5 м друг от друга;

состояние поверхности проволоки определяется аналогично замеру диаметра, а также может контролироваться при намотке проволоки в кассеты, катушки или мотки;

не менее 10 упаковочных мест должны быть проверены по показателям спиральности, распушенности, а также по показателям, характеризующим качество намотки (требование применяется для сварочной проволоки, предназначенной для полуавтоматической сварки и роботизированных комплексов, где предъявляются требования к соблюдению разности намотки);

порошковая проволока трубчатого сечения должна быть проверена по показателю коэффициента заполнения на пробах, взятых не менее чем от пяти упаковочных мест;

омедненная сварочная проволока должна быть проконтролирована по показателю толщины/относительной массы медного покрытия на пробах, взятых не менее чем от пяти упаковочных мест;

не менее чем от двух упаковочных мест должен быть выполнен контрольный химический анализ проволоки. Для этой цели от каждого упаковочного места должно быть отобрано по два образца проволоки на расстоянии не менее 10 м друг от друга;

для высоколегированной сварочной проволоки аустенитного и аустенитно-ферритного класса по требованию инспектора РС в дополнение к химическому составу может контролироваться содержание альфа-фазы (применимо для сталей категорий А-5, А-6, АF-8, А-9sp).

Для дальнейших проверок и испытаний должна быть отобрана одна проба сварочной проволоки массой не менее 5 кг, которая проверяется в объеме требований правил РС по согласованной программе испытаний с целью определения:

сварочно-технологических свойств при сварке в различных пространственных положениях (испытание применяется для проволоки, предназначенной для сварки в среде защитных газов);

химического состава наплавленного металла;

содержания диффузионного водорода в наплавленном металле (для порошковых проволок, а по отдельному требованию — для проволоки сплошного сечения с неомедненной поверхностью для сварки в среде защитного газа);

свойств наплавленного металла;

свойств стыкового сварного соединения.

5.4.2 Изготовление проб наплавленного металла и стыковых сварных соединений.

5.4.2.1 При изготовлении проб наплавленного металла и стыковых сварных соединений должны выполняться требования разд. 4 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов для соответствующих видов сварочных материалов. При этом рекомендуется руководствоваться изложенными ниже дополнительными указаниями, гармонизированными с соответствующими международными стандартами, которые применяются с целью классификации сварочных материалов. Изложенные ниже указания распространяются на сварочные материалы, предназначенные для сварки сталей нормальной и повышенной прочности, обеспечивающие минимальные значения временного сопротивления разрыву наплавленного металла при выполнении сварки в стандартных условиях в диапазоне 440 — 560 Н/мм².

Примечание. В указанный диапазон попадают также сварочные материалы для сварки сталей высокой прочности, которые в соответствии с требованиями 4.6 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов могут быть идентифицированы по уровню прочности на категории (3Y/5Y)42 и (3Y/5Y)46.

5.4.2.2 При сварке проб наплавленного металла с целью классификации покрытых электродов в соответствии с международными стандартами должны выполняться следующие стандартные условия.

Сварка выполняется без предварительного подогрева при комнатной температуре окружающего воздуха. Межваликовая температура должна контролироваться в процессе сварки с применением цветных индикаторных мелков, поверхностных термометров или термопар и должна находиться в пределах 100 — 150 °С. Если после выполнения очередного прохода температура пробы превысит заданное предельное значение, то проба должна быть охлаждена естественным путем на воздухе до требуемой температуры.

Сварка выполняется при значениях сварочного тока, соответствующих 70 — 90 % от максимального значения, регламентируемого изготовителем для сварки в нижнем положении.

Технология наложения валиков в разделке пробы должна соответствовать указаниям табл. 5.4.2.2.

Таблица 5.4.2.2

Диаметр электрода ¹ , мм	Технология наложения валиков		
	Номер слоя	Число проходов в слое	Число слоев
4,0	С первого по верхний	2 ²	7 — 9
5,0	С первого по верхний	2 ²	6 — 8
6,0	С первого по верхний	2	5 — 7

¹Диаметры 5,0 и 6,0 мм стандартом не регламентированы.

²Два верхних слоя могут состоять из трех валиков.

Направление сварки каждого прохода в пределах одного слоя должно оставаться неизменным, а направление сварки при переходе на следующий слой — меняться на противоположное. Толщина каждого валика шва должна быть не менее 2 мм и не более 4 мм. Если электроды предназначены для сварки на переменном и постоянном токе, сварка пробы, как правило, должна выполняться на переменном токе. При сварке на постоянном токе должны соблюдаться требования к полярности в соответствии с рекомендациями изготовителя сварочных материалов.

5.4.2.3 При сварке проб наплавленного металла с целью классификации сочетаний «проволока-флюс», а также их компонентов (сварочная проволока и флюсы) в соответствии с международными стандартами должны выполняться следующие стандартные условия.

Сварка выполняется без предварительного подогрева при комнатной температуре окружающего воздуха несколькими слоями, состоящими из одного или нескольких проходов в соответствии с обычной практикой применения. При этом каждый последующий слой следует наплавлять в направлении, противоположном предыдущему от каждого конца пластины. После завершения сварки каждого прохода остатки флюса и шлаковая корка должны быть удалены. Толщина каждого слоя не должна быть меньше диаметра сварочной проволоки, но не менее 4 мм. Межваликовая температура должна контролироваться в процессе сварки с применением цветных индикаторных мелков, поверхностных термометров или термопар и должна находиться в пределах, указанных в табл. 5.4.2.3. Если после выполнения очередного прохода температура пробы превысит заданное предельное значение, то проба должна быть охлаждена естественным путем на воздухе до требуемого значения. После завершения сварки испытываемые пробы не должны подвергаться какой-либо термообработке. Если сочетание «проволока-флюс» предназначено для сварки на переменном и постоянном токе, сварка пробы, как правило, должна выполняться на переменном токе. При сварке на постоянном токе должны соблюдаться требования к полярности в соответствии с рекомендациями изготовителя сварочных материалов.

Таблица 5.4.2.3

Условия сварки ¹	Диаметр проволоки ² , мм	
	3,2	4,0
Длина пробы, мм	Мин. 200	Мин. 200
Тип тока	Постоянный	Постоянный
Сварочный ток, А	440 ± 20	580 ± 20
Напряжение на дуге, В	27 ± 1	29 ± 1
Скорость сварки, мм/мин	400 ± 50	550 ± 50
Межваликовая температура, °С	150 ± 50	150 ± 50
Вылет электрода, мм	30 ± 5	30 ± 5
¹ Если требуется применение на постоянном и переменном токе, то сварка пробы должна выполняться только на переменном токе.		
² Для диаметров электрода менее 3,2 мм, а также более 4,0 мм технология наложения валиков не регламентируется международными стандартами и может дополнительно согласовываться с Регистром.		

Для выполнения сварки применяется сварочная проволока диаметром 4,0 мм или 3,2 мм (3,0 мм), в зависимости от того, какой больший размер поставляется.

Условия выполнения (одноэлектродной) сварки должны соответствовать указаниям табл. 5.4.2.3.

5.4.2.4 При сварке проб наплавленного металла с целью классификации сочетаний проволока-газ, а также сварочных проволок для сочетаний проволока-газ в соответствии с международными стандартами должны соблюдаться изложенные ниже стандартные условия.

Сварка пробы выполняется без предварительного подогрева при комнатной температуре окружающего воздуха. Межваликовая температура должна контролироваться в процессе сварки с применением цветных индикаторных мелков, поверхностных термометров или термопар. После выполнения каждого прохода проба должна охлаждаться естественным путем на воздухе до температуры ниже 250 °С, но не менее 100 °С. Температура должна измеряться по центру шва на поверхности валика. Если после выполнения очередного прохода температура пробы превысит заданное предельное значение, то проба должна быть охлаждена естественным путем на воздухе до

требуемой температуры. После завершения сварки испытываемые пробы не должны подвергаться какой-либо термообработке.

Испытания проводятся с применением сварочной проволоки диаметром 1,2 мм. Сварка должна выполняться при значениях силы сварочного тока 280 ± 20 А и значении вылета сварочной проволоки 20 ± 3 мм. Технология наложения валиков в разделке должна соответствовать указаниям табл. 5.4.2.4. Направление сварки каждого прохода в пределах одного слоя должно оставаться неизменным, а направление сварки при переходе на следующий слой — меняться на противоположное. Толщина каждого валика шва должна находиться в пределах от 2 мм до 6 мм.

Таблица 5.4.2.4

Диаметр электрода ¹ , мм	Технология наложения валиков		
	Номер слоя	Число проходов в слое	Число слоев
1,2	С первого по верхний	2 ²	6 — 10

¹Для электродов других диаметров технология наложения валиков не регламентируется международными стандартами и может дополнительно согласовываться с Регистром.
²Два верхних слоя могут состоять из трех валиков.

5.4.2.5 Сварка проб наплавленного металла с целью классификации порошковых сварочных проволок для сварки с дополнительной газовой защитой или без нее в соответствии с международными стандартами должна выполняться с соблюдением следующих условий.

Требования к межваликовой температуре и к ее контролю идентичны указаниям 5.4.2.4. Общее число проходов, число проходов в слое и число слоев должны соответствовать указаниям табл. 5.4.2.5. Направление сварки каждого прохода в пределах одного слоя должно оставаться неизменным, а при переходе на следующий слой — меняться на противоположное.

Таблица 5.4.2.5

Диаметр электрода, мм	Погонная энергия, кДж/мм	Число проходов в слое		Число слоев
		Первый слой	Другие слои ¹	
0,8 и 0,9	От 0,8 до 1,6	1 или 2	2 или 3	От 6 до 9
1,0 и 1,2	От 1,2 до 2,0	1 или 2	2 или 3	От 6 до 9
1,4 и 1,6	От 1,4 до 2,2	1 или 2	2 или 3	От 5 до 8
2,0	От 1,8 до 2,4	1 или 2	2 или 3	От 5 до 8
2,4	От 2,0 до 2,6	1 или 2	2 или 3	От 4 до 8
2,8	От 2,0 до 2,8	1 или 2	2 или 3	От 4 до 7
3,2	От 2,2 до 3,0	1 или 2	2	От 4 до 7
4,0	От 2,6 до 3,3	1	2	От 4 до 7

¹Последний (облицовочный) слой может иметь 4 прохода.

Если порошковая сварочная проволока предназначена для сварки на переменном и постоянном токе, сварка пробы, как правило, должна выполняться на переменном токе. При сварке на постоянном токе должны соблюдаться требования к полярности в соответствии с рекомендациями изготовителя сварочных материалов.

5.4.3 Требования по одобрению сварочных флюсов, используемых для сварки в составе сочетаний проволока-флюс.

5.4.3.1 Флюсы сварочные, подлежащие одобрению для применения в составе сочетаний проволока-флюс, могут быть одобрены Регистром по следующим схемам:

аналогично сварочной проволоке, используемой для сварки в составе сочетаний проволока-флюс, т.е. в объеме требований 4.4 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов для этого сочетания;

на соответствие требованиям национальных или международных стандартов. Как правило, эта форма одобрения применяется как дополнительная согласно заявке предприятия-изготовителя.

5.4.3.2 Объем испытаний сварочных флюсов в объеме требований 4.4 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов должен включать:

при первоначальном одобрении — определение свойств наплавленного металла и металла шва для всех марок сварочной проволоки, которые согласно заявке предприятия (изготовителя) подлежат включению в СОСМ;

при ежегодных испытаниях для подтверждения СОСМ — проверке в объеме требований 5.4.2.7.4, которой подвергается одна из марок сварочной проволоки, из числа включенных в СОСМ в сочетании с конкретной маркой флюса.

5.4.3.3 Объем испытаний сварочных флюсов при их одобрении на соответствие требованиям национальных или международных стандартов должен соответствовать требованиям этих стандартов. При первоначальном одобрении проверке подлежит весь комплекс свойств и характеристик флюса, предусмотренный соответствующими стандартами для их приемки и классификации.

При подтверждении одобрения, если отсутствуют факты, свидетельствующие о нестабильном качестве продукции или об изменении технологии ее изготовления, контрольные испытания могут быть сокращены до объема проверки обязательных характеристик, контролируемых для каждой партии согласно спецификации и/или соответствующим стандартам. Однако, в любом случае, должны быть проверены сварочно-технологические свойства флюса при сварке.

5.4.4 Объем испытаний по одобрению защитных газов для сварки.

5.4.4.1 Одобрение Регистром защитных газов и их смесей осуществляется посредством проверки их соответствия требованиям национальных или международных стандартов. Если с Регистром не согласовано иное, должны применяться изложенные ниже требования, унифицированные со стандартом ИСО 14175, которые распространяются на защитные газы и их смеси, применяемые для:

- сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертного газа;
- сварки плавящимся электродом в среде активных и инертных газов;
- плазменно-дуговой сварки;
- плазменно-дуговой резки;
- дополнительной защиты корневой поверхности шва.

Объем необходимых испытаний и проверок для защитных газов, применяемых для сварки активных металлов типа титана и тантала, может быть расширен по требованию Регистра.

5.4.4.2 При первоначальном одобрении каждой группы стандартного состава защитного газа объем проверки включает отбор контрольных образцов газа от транспортных единиц (баллон или танк-дьюар). Каждая отобранная проба защитного газа должна быть проверена:

- на соответствие чистоты газа установленным требованиям;
- на удовлетворение требований к точке росы и абсолютной влажности газа;
- на точность дозировки отдельных компонентов газовой смеси.

При этом, если одобрение выполняется применительно к смесям защитных газов стандартного состава, то по требованию Регистра могут быть проконтролированы исходные компоненты, входящие в состав смеси.

5.4.4.3 При подтверждении СТО допускается ограничить объем проверки предприятия (изготовителя) анализом документов по проверке качества продукции, который выполняется в рамках принятой системы качества. При наличии несоответствий качества продукции систематического характера, изменении круга поставщиков и в других обоснованных случаях Регистр может потребовать расширения объема проверок до уровня первоначального одобрения.

5.4.5 Оценка возможности выполнения сварки в различных пространственных положениях при одобрении сварочных покрытых электродов и порошковой проволоки.

5.4.5.1 Нижеприведенные требования распространяются на проведение испытаний с целью определения возможности выполнения сварки в различных пространственных положениях при первоначальном одобрении Регистром сварочных покрытых электродов и порошковой проволоки для сварки с дополнительной газовой защитой или без нее. Настоящие требования гармонизированы со стандартом ИСО 15792-3 и могут применяться как при одобрении сварочных материалов

на соответствие правилам Регистра, так и в целях классификации по соответствующим международным стандартам.

5.4.5.2 Для проведения испытаний с целью определения возможности выполнения сварки в различных пространственных положениях должны применяться пробы тавровых соединений, соответствующие указаниям рис. 5.4.5.2-1. Приварная пластина должна быть зафиксирована с помощью прихваток, которые, как минимум, должны быть выполнены с обоих концов пробы. Длина пробы должна соответствовать указаниям рис. 5.4.5.2-2 и быть достаточной для полного использования, по крайней мере, одного покрытого электрода. Сварка должна выполняться однопроходным угловым швом без разделки кромок с применением диаметра электрода/порошковой проволоки в пространственных положениях согласно указаниям табл. 5.4.5.2.




Рис. 5.4.5.2-1

Пространственные положения сварки, регламентированные для сварки тавровой пробы (стандарт ИСО 6947)




Рис. 5.4.5.2-2

Тавровая проба для проведения испытаний сварки в различных пространственных положениях:
1 — место отбора макрошлифа, равное ≈ 25 мм;
2 — приложение нагрузки при испытании на излом;
3 — начало сварки шва; 4 — направление сварки

В качестве материала для изготовления пробы должна применяться листовая сталь той категории (марки), для сварки которой одобряются сварочные материалы.

5.4.5.3 После выполнения сварки каждая проба должна быть подвергнута внешнему осмотру и измерению для выявления недопустимых дефектов и определению размеров шва в целях установления их соответствия требованиям табл. 5.4.5.2. В сварном шве должны отсутствовать недопустимые дефекты, указанные в разд. 3 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

Толщина и размер катета углового шва должны отвечать требованиям табл. 5.4.5.2, при этом измерения должны проводиться, по крайней мере, в трех сечениях.

Из средней части пробы должен быть изготовлен один макрошлиф шириной около 25 мм (см. рис. 5.4.5.2-2). Одна из поверхностей макрошлифа должна быть отшлифована и протравлена для выявления границ шва. Размеры шва, включая фактическую толщину, выпуклость или вогнутость, расчетную толщину, должны отвечать требованиям табл. 5.4.5.2, при этом измерения должны проводиться с точностью до 0,5 мм.

Размеры угловых сварных швов указаны на рис. 5.4.5.3-1.

Таблица 5.4.5.2

Индексы положений сварки для классификации материалов ¹	Тип покрытия электродов согласно ИСО 2560	Положения сварки ² , проб	Диаметр электрода ³ , мм	Размер углового шва ⁴ , мм	Различие калибров, мм	Выпуклость шва, мм
1, 2	C	PB	6,0	4,5 мин.	1,5 макс.	2,5 макс.
	RX ⁵		6,0	5,0 мин.	2,0 макс.	3,0 макс.
	B		6,0	5,0 мин.	2,0 макс.	3,0 макс.
	T ⁶		2,4	5,5 мин.	2,0 макс.	3,0 макс.
3	A	PB	6,0	5,0 мин.	2,0 макс.	3,0 макс.
	RR		6,0	5,0 мин.	2,0 макс.	3,0 макс.
	T ⁶		2,4	5,5 мин.	2,0 макс.	3,0 макс.
5	R	PB	6,0	4,5 мин.	1,5 макс.	2,5 макс.
	B		5,0	4,5 мин.	1,5 макс.	2,5 макс.
	T ⁶		2,4 ⁷	5,5 мин.	2,0 макс.	3,0 макс.
1, 2	C	PF	4,0	4,5 макс.	—	2,0 макс.
	RX ⁵		4,0	4,5 макс.	—	2,0 макс.
	B		4,0 ⁸	5,5 макс.	—	2,0 макс.
	T ⁶			7,0 макс.	—	2,0 макс.
1, 2, 5	C	PD	4,0	4,5 макс.	1,5 макс.	2,5 макс.
	RX ⁵		4,0	4,5 макс.	1,5 макс.	2,5 макс.
	B		4,0	5,5 макс.	2,0 макс.	3,0 макс.
	T ⁶		1,2 ⁹	4,5 макс.	1,5 макс.	2,5 макс.
5	B	PG	5,0	5,0 мин.	—	1,5 макс. ¹⁰
	T ⁶		1,2 ⁹	4,5 мин.	—	1,5 макс. ¹⁰

¹Индексы классификации материалов соответствуют стандарту ИСО 2560:
1 — все пространственные положения;
2 — все пространственные положения, кроме вертикального сверху-вниз;
3 — нижнее положение для стыковых и угловых швов, а также положение PB для угловых швов;
4 — только нижнее положение;
5 — вертикальное положение сверху-вниз, а также положение сварки согласно индексу 3.
²Положения сварки проб соответствуют обозначениям стандарта ИСО 6947 и приведены на рис. 5.4.5.2-1.
³Если наибольший диаметр, установленный производителем для положения сварки, меньше регламентированного в таблице, то следует применять этот наибольший типоразмер и установленные перерасчетом критерии оценки.
⁴За размер шва принимается расчетная толщина углового шва.
⁵RX включает типы покрытий R, RC, RA и RB.
⁶T — порошковая сварочная проволока трубчатого сечения.
⁷Или наибольший производственный диаметр до 2,4 мм.
⁸Максимальный диаметр, для которого производителем дается классификация по этому положению сварки.
⁹Или согласно рекомендациям изготовителя.
¹⁰Максимальная вогнутость (ослабление сечения).

Для выявления внутренних несплошностей две части пробы, полученные после вырезки макрошлифа, должны подвергаться испытанию на излом сечения углового шва. Плоскость разрушения должна примерно совпадать с центром углового шва.

Для локализации плоскости разрушения в заданном сечении шва могут быть выполнены следующие действия:

произведена наплавка дополнительных усиливающих швов по кромкам основного согласно рис. 5.4.5.3.2;

перенесено место крепления приварной пластины от центра к краю (см. рис. 5.4.5.3.2);

нанесен надрез (надпил) на поверхности шва;

металл шва искусственно переведен в хрупкое состояние за счет охлаждения пробы до температуры ниже нуля градусов.

После излома поверхность шва подлежит внешнему осмотру с целью выявления недопустимых внутренних дефектов. Незначительные дефекты типа мелких пор и шлаков могут быть допущены, если их относительная площадь не превышает 1 % контролируемого теоретического сечения излома.

При этом незначительными считаются поры и шлаки, наибольший линейный размер которых в плоскости разрушения не превышает 0,2Z, но не более 20 мм (где Z — катет углового шва).




Рис. 5.4.5.3-1

Размеры угловых сварных швов:

1 — общая толщина углового шва; 2 — усиление углового шва; 3 — расчетная толщина углового шва

5.4.6. Определение содержания диффузионного водорода при одобрении сварочных материалов.

5.4.6.1 Общие указания.

5.4.6.1.1 Определение содержания диффузионного водорода должно выполняться при первоначальных испытаниях сварочных материалов с целью получения одобрения Регистра на их применение:

для сварки сталей повышенной прочности применительно к электродам с покрытием и порошковой проволоке (для других видов сварочных материалов — по заявке изготовителя);

для сварки сталей высокой прочности применительно по всем видам сварочных материалов (за исключением сочетания проволока-газ, если применяется проволока с омедненной поверхностью свободной от следов технологической смазки).

5.4.6.1.2 Определение содержания диффузионного водорода при ежегодных испытаниях сварочных материалов с целью подтверждения СОСМ может выполняться:

по требованию Регистра по истечении срока действия СОСМ, т.е. с периодичностью один раз в пять лет;

по требованию Регистра при внесении изготовителем изменений в технологический процесс, рецептуру, спецификации на поставку сырьевых материалов и пр., которые могут оказать влияние на классификацию сварочных материалов по содержанию водорода;

по просьбе изготовителя сварочных материалов с целью изменения присвоенной ранее Регистром классификации сварочных материалов по диффузионному водороду.




Рис. 5.4.5.3-2

Альтернативные методы локализации мест разрушения углового шва.

А. Выполнение дополнительных усиливающих швов:

1 — ребро; 2 — разрушающая нагрузка; 3 — усиливающие швы; 4 — фланец.

В. Несимметричная установка ребра на фланец:

1 — ребро; 2 — разрушающая нагрузка; 3 — $3/4$ ширины фланца; 4 — фланец.

С. Нанесение продольного надреза:

1 — ребро; 2 — разрушающая нагрузка;

3 — максимальная глубина надреза = $1/2$ фактической толщины углового шва; 4 — фланец

5.4.6.1.3 Методы, применяемые для определения содержания диффузионного водорода в металле шва при дуговой сварке классифицируются по следующим признакам:

среда в которой происходит экстракция и сбор водорода (вакуум, инертный газ, жидкость);

температура при которой выполняется дегазация образцов (комнатная, повышенная от 45 °С до 150 °С и высокая — от 180 °С до 400 °С);

аппаратура для измерения количества выделившегося водорода (жидкостные манометры, манометры мембранноемкостного и др. типов для вакуумных методов, детекторы для измерения теплопроводности (thermal conductivity detector — TCD) газа).

При условии соблюдения содержащихся в настоящей главе требований для определения содержания диффузионного водорода допускается применение следующих методов:

.1 стандартизированного ИСО 3690 и считающийся эталонным, ртутного метода, который предусматривает дегазацию образцов в среде ртути при атмосферном давлении и при комнатной температуре. Название «ртутный» метод получил по роду запирающей и манометрической жидкости. Вакуумная система, применяемая при ртутном методе, используется для подготовки установки к проведению измерений, а также для предварительной осушки (дегазации) поверхности образца;

.2 стандартизированных ИСО 3690 методов, основанных на дегазации образцов в среде инертного газа с применением TCD в качестве измерительной аппаратуры. Данные методы по названию применяемой аппаратуры для измерения количества выделившегося водорода также принято именовать газохроматографическими;

.3 вакуумного метода, основанного на дегазации образцов в вакууме при комнатной температуре и дающего сопоставимые с методом ISO 3690 результаты. Определение количества выделившегося газа может выполняться жидкостным манометром или другими типами манометров, обеспечивающими приемлемую точность в рабочем интервале измерений;

.4 методов, основанных на дегазации образцов и сборе выделившегося водорода в среде глицерина при нормальном давлении и температуре 45 °С. Выбор температуры испытаний обусловлен температурно-вязкостными свойствами глицерина, так как температура 45 °С соответствует минимальной, при которой возможно свободное всплытие пузырьков газа и образование правильной формы мениска в манометрической трубке, используемой для измерения объема газа.

5.4.6.1.4 Для определения содержания диффузионного водорода должны соблюдаться изложенные ниже требования к аппаратуре, подготовке к испытаниям, проведению испытаний и обработке их результатов. Любые возможные отклонения должны быть согласованы с Регистром.

5.4.6.2 Испытуемые образцы в сборке.

5.4.6.2.1 Основной металл.

В качестве основного металла для изготовления испытуемых образцов в сборке должна применяться судостроительная сталь нормальной прочности любой категории, химический состав которой и состояние поставки удовлетворяют следующим требованиям:

$C \leq 0,18 \%$;

$Si \leq 0,35 \%$;

$Mn \leq 0,80 \%$;

$S \leq 0,020 \%$;


$P \leq 0,035 \%$;

состояние поставки: нормализация (N).

Примечание. В качестве альтернативы допускается применение листового проката, поставляемого по национальным стандартам и удовлетворяющего указанным выше требованиям.

5.4.6.2.2 Требования к изготовлению и размерам.

Пластинчатые образцы для испытаний должны быть изготовлены в соответствии с размерами согласно указаниям рис. 5.4.6.2.2, с погрешностью $\pm 0,25$ мм по всем размерам за исключением длины. Суммарная длина образцов и их конструктивное оформление зависят от метода



Тип образца	l_a и l_b , мм	l_c , мм	e , мм	t , мм
A ¹	≥ 25 (50) ²	80 (100) ³	25	12
B	≥ 25 (50) ²	30	15	10
C	≥ 50	15	30	10

¹Образцы сопоставимого размера соответствуют стандарту AWS A4.3-93.
² $l_a \geq 25$ мм и $l_b \geq 25$ мм применяются для ручной и частично механизированной сварки; $l_a \geq 50$ мм и $l_b \geq 50$ мм применяются для полностью механизированных способов сварки.
³100 мм соответствуют указаниям ГОСТ 23338, метод 2 (вакуумный метод).

Рис. 5.4.6.2.2

Размеры испытываемого образца:

a — вводная планка образца длиной l_a ; b — выводная планка образца длиной l_b ;
 c — центральная часть испытываемого образца длиной l_c ; e — ширина образца; t — толщина испытываемого образца

определения диффузионного водорода, способа сварки и должны соответствовать указаниям рис. 5.4.6.2.2 на котором приведены минимальные значения.

Образцы должны быть отшлифованы со всех сторон совместно с выводными планками (если последние применяются). Острые кромки и углы образцов должны быть округлены радиусом приблизительно 1 мм.

5.4.6.2.3 Требования к подготовке испытываемых образцов.

Центральная часть образца со стороны обратной той, которая используется для сварки, должна быть маркирована при помощи гравировки или тиснения. В случае применения методов определения диффузионного водорода, предусматривающих нагрев образцов до температур 180 °С — 400 °С, перед испытаниями весь испытываемый образец должен быть подвергнут дегазации при температуре 650 ± 10 °С в течение 1 ч и охлажден в среде инертного газа или в вакууме. Допускается дегазация и охлаждение на воздухе, при условии, что перед испытаниями слой поверхностной оксидной пленки был удален. Испытываемые образцы, подвергнутые дегазации, следует хранить в эксикаторе или в других условиях, предотвращающих их окисление. После маркировки и удаления оксидов, массу m_1 каждой центральной части испытываемого образца следует определить с точностью до 0,1 г для образца типа А или с точностью до 0,01 г для образца типа В или С.

В остальных случаях после маркировки образцы, не прошедшие дегазации, должны быть промыты в растворителях. Промывка осуществляется в следующей последовательности:

химически чистым толуолом с последующей протиркой фильтровальной бумагой;

химически чистым ацетоном;

этиловым спиртом (степень чистоты — для медицинских целей) с последующей просушкой в потоке горячего воздуха.

Подготовленные вышеописанным образом образцы должны храниться в герметично закрытом эксикаторе в присутствии влагопоглощающего вещества (силикагель).

5.4.6.3 Общие требования по сварке испытываемых образцов.

5.4.6.3.1 Сварочные материалы (включая покрытые электроды, сочетания проволока-флюс и порошковую проволоку), применяемые для испытаний, должны подвергаться прокатке согласно инструкциям изготовителя или другой нормативной документации, которая регламентирует эту операцию.

Сварочные материалы, которые поставляются в герметичной упаковке (вакуумная упаковка или металлическая тара) считаются годными к употреблению и должны подвергаться испытаниям в течение времени, не превышающим 4 ч после вскрытия упаковки.

Защитные газы, применяемые для сварки, должны контролироваться на точку росы или на содержание влаги с целью соответствия этих показателей требованиям соответствующих стандартов (например, ИСО 14175).

5.4.6.3.2 Наплавка испытуемого валика должна выполняться на сторону образца пластины шириной e (см. рис. 5.4.6.2.2) вдоль ее осевой линии. В процессе сварки образец должен быть зажат в медном водоохлаждаемом приспособлении, конструкция которого показана на рис. 5.4.6.3.2.




Рис. 5.4.6.3.2

Пример фиксирующего приспособления для сварки образцов и для выполнения наплавки образцов (ИСО 3690):

- 1 — испытуемый образец в сборке (см. рис. 5.4.6.2.2); 2 — водоохлаждаемые медные подложки;
3 — рычажный зажим; 4 — медные прокладки для фиксации зазора (1 мм × min 15 мм × 300 мм);
A — медь; B — углеродистая сталь

Для испытаний каждой марки сварочного материала должно быть проведено четыре параллельных опыта. Все четыре образца должны быть сварены последовательно за общее время, не превышающее 30 мин, чтобы максимально ограничить влияние окружающей среды на полученный результат.

Шов должен начинаться и заканчиваться примерно в 5 мм от концов образца или выводных планок при ручной и частично механизированной сварке или примерно в 15 мм при полностью механизированной сварке под флюсом.

Примечание. Для получения удовлетворительного формирования шва при полностью механизированной сварке под флюсом допускается начинать и заканчивать сварку на дополнительных приставных планках, выходящих за пределы медного водоохлаждаемого приспособления.

При сварке испытуемых образцов следует руководствоваться следующими требованиями:

температура медного водоохлаждаемого приспособления перед выполнением сварного шва должна не допускать конденсации влаги на образце и приспособлении (соответствовать температуре окружающей среды или превышать ее не более чем 25 °C);

абсолютная влажность воздуха при сварке образцов должна быть не менее 3 г водяного пара на 1000 г сухого воздуха, что соответствует 20 % относительной влажности при 20 °C. Данные по фактической относительной влажности воздуха и температуре должны быть отражены в отчете об испытаниях.

Специальные требования к процедурам сварки образцов для различных способов сварки приведены в 5.4.6.4.

5.4.6.4 Специальные требования к процедурам сварки.

5.4.6.4.1 Ручная дуговая сварка покрытыми электродами.

5.4.6.4.1.1 Для испытаний покрытых электродов могут применяться испытываемые образцы с размерами, соответствующими типу А или В рис. 5.4.6.2.2.

Время хранения электродов после прокалки до сварки образцов должно, как правило, не должно превышать 4 ч. Все электроды, не использованные в указанный промежуток времени, должны быть повторно прокалены и затем могут использоваться для испытаний.

5.4.6.4.1.2 Испытания покрытых электродов, если иное не согласовано с Регистром, выполняются с использованием электродов диаметром 4,0 мм. В этом случае сварочный ток будет на 15 А меньше максимального или 90 % от максимума, указанных изготовителем и должен поддерживаться в пределах допуска ± 10 А.

5.4.6.4.1.3 Для электрода с диаметром 4,0 мм скорость сварки должна быть подобрана таким образом, чтобы обеспечить массу наплавленного металла не менее 8 г на центральная часть испытываемого образца типа А или не менее 3 г для образца типа В. Как правило, это условие соблюдается при расходе 120 — 130 мм длины электрода на 100 мм шва. Наплавку следует производить без поперечных колебаний конца электрода вдоль центральной линии испытываемого образца. Наплавка каждого образца должна выполняться новым электродом. Длина выводных планок должна быть не менее 25 мм.

5.4.6.4.2 Дуговая сварка под флюсом (сочетание проволока-флюс).

5.4.6.4.2.1 Для испытаний сочетания проволока-флюс могут применяться испытываемые образцы с размерами, соответствующими типу А или С рис. 5.4.6.2.2. Длина выводных планок должна быть не менее 50 мм.

Если иного не согласовано с Регистром, для определения содержания диффузионного водорода применительно к сварке под флюсом (сочетание проволока-флюс) должна применяться сварочная проволока диаметром 4,0 мм. Наплавку валика на пластину следует производить с выполнением следующих требований к режиму сварки:

Таблица 5.4.6.4.2.1

Условия сварки	Диаметр электрода, мм	
	3,0 и 3,2	4,0
Сварочный ток, А	440 $\pm$ 20	580 $\pm$ 20
Сварочное напряжение, В	27 $\pm$ 1	29 $\pm$ 1
Скорость сварки, мм/мин	400 $\pm$ 50	550 $\pm$ 50
Вылет электрода, мм	30 $\pm$ 5	30 $\pm$ 5

5.4.6.4.2.2 Флюс, прокаленный в соответствии с рекомендациями изготовителя, должен быть использован в течение 4 ч. В качестве альтернативы, флюс после прокалки может быть охлажден и помещен в герметичный контейнер и храниться в нем до начала испытаний. Использованный флюс не подлежит повторному применению.

Высота флюса, если иного не рекомендовано изготовителем, должна составлять, около 25 мм. Рекомендуются регулировать высоту флюса путем выравнивания с применением медных пластин в соответствии с рис. 5.4.6.4.2.

5.4.6.4.3 Дуговая сварка порошковой проволокой.

5.4.6.4.3.1 Для испытаний порошковой проволоки могут применяться образцы с размерами, соответствующими типам А или В (см. рис. 5.4.6.2.2). Длина выводных планок должна быть не менее 25 мм.




Рис. 5.4.6.4.2

Пример применения медных пластин для поддержания постоянной высоты флюса:

1 — медная пластина 1 мм толщиной и размером 35 × 300 мм или 37 × 300 мм (для высоты флюса 25 мм);

2 — испытуемый образец; 3 — фиксирующее приспособление для сварки

5.4.6.4.3.2 Испытания порошковой проволоки, если иное не согласовано с Регистром, выполняются с использованием проволоки следующих диаметров:

для дуговой сварки в среде защитных газов применяется проволока диаметром 1,2 мм или следующего большего диаметра, если данный размер не производится;

для дуговой сварки самозащитной проволокой применяется проволока диаметром 2,4 мм или наибольшего производимого диаметра, если он меньше 2,4 мм.

5.4.6.4.3.3 Режим сварки и расход защитного газа должны соответствовать рекомендациям изготовителя сварочной проволоки и подбираться таким образом, чтобы обеспечить массу наплавленного металла не менее 8 г на центральную часть испытуемого образца типа А или не менее 3 г для образца типа В. Сварка должна выполняться без поперечных колебаний конца электрода. В отчете о испытаниях должен быть зафиксирован состав защитного газа.

5.4.6.5 Обработка образцов после сварки.

5.4.6.5.1 Ртутный и TCD методы (ИСО 3690).

Последовательность выполнения операций и время их выполнения при обработке образцов должны соответствовать приведенным ниже требованиям:

Таблица 5.4.6.5.1

№ п/п	Операция	Время	Рабочая среда, температура
1	Удаление образца из фиксирующего приспособления для сварки	4 с + 1 с	Атмосфера, комнатная
2	Охлаждение в ледяной воде	20 с + 2 с	Вода, около 0 °С
3	Низкотемпературная ванна	min 2 мин	Метиловый спирт с твердой углекислотой — 78 °С
4	Удаление выводных планок от центральной части образца и очистка образца ¹	max 2 мин	Атмосфера, комнатная
5	Хранение центральной части образца до исследований	max 72 ч max 21 день	Метиловый спирт с твердой углекислотой, — 78 °С Жидкий азот — 196 °С

¹Если вся эта операция не завершена в течение 60 с, то центральную часть образца следует вернуть в низкотемпературную ванну не мене чем на 2 мин перед завершением этого этапа.

5.4.6.5.2 Вакуумный метод (ГОСТ 23338, метод 2).

Последовательность выполнения операций и время их выполнения при обработке образцов должны соответствовать приведенным ниже требованиям:

Таблица 5.4.6.5.2

№ п/п	Операция	Время	Рабочая среда, температура
1	Удаление образца из фиксирующего приспособления для сварки	max 10 с	Атмосфера, комнатная
2	Охлаждение в ледяной воде	max 10 с	Вода, около 0 °С
3	Удаление выводных планок от центральной части образца и очистка образца ¹	max 60 с	Атмосфера, комнатная
4	Промывка образца	max 30 с	По 10 с последовательно в каждой ванне: этиловый спирт, ацетон, этиловый эфир; комнатная
5	Просушка образца ¹	30 с ± 5 с	Атмосфера
6	Хранение центральной части образца до исследований	max 2	Операция не предусмотрена
7	Общее время на подготовку	мин 15 с	—

¹В потоке горячего воздуха: изломы сварного шва осушаются с каждой стороны образца по 10 с, поверхности шва и обратная сторона образца — по 5 с.

5.4.6.5.3 Глицериновый метод.

Последовательность выполнения операций и время их выполнения при обработке образцов должны соответствовать приведенным ниже требованиям:

Таблица 5.4.6.5.3

№ п/п	Операция	Время	Рабочая среда, температура
1	Удаление образца из приспособления	4 с ± 1 с	Атмосфера, комнатная
2	Охлаждение в ледяной воде и зачистка от шлака и брызг наплавленного металла ¹	max 30 с	Вода, около 0 °С
3	Удаление выводных планок из рабочей части образца (если применяются) ¹	max 10 с	Атмосфера, комнатная
4	Низкотемпературная ванна ²	max 15 мин	Метиловый спирт с твердой углекислотой, — 78 °С
5	Просушка фильтровальной бумагой	max 10 с	Атмосфера, комнатная
6	Промывка образца этиловыми спиртом	max 10 с	Атмосфера, комнатная
7	Просушка фильтровальной бумагой	max 10 с	Атмосфера, комнатная
8	Общее время на подготовку ³	max 60 (70) с	—

¹Глицериновый метод допускает применение образцов без выводных планок с длиной центральной части испытуемого образца 125 мм применительно к ручной и частично механизированной сварке.

²Низкотемпературная ванна применяется в том случае, если место сварки образца находится на значительном расстоянии до места расположения устройства для сбора диффузионного водорода. Транспортировка образца должна выполняться при этой температуре при условии, что время его хранения не превышает 15 мин.

³Общее время операций по перемещению образца из охлаждающей емкости (с учетом сноски 2) до момента начала измерения не должно превышать 70 с для образца с выводными планками.


5.4.6.6 Требования по применению ртутного метода определения содержания диффузионного водорода по стандарту ИСО 3690.

5.4.6.6.1 Определение содержания диффузионного водорода ртутным методом может выполняться в соответствии требованиями, установленными стандартом ИСО 3690 (любого из трех его изданий: ИСО 3690:1977, ИСО 3690:2000, ИСО 3690:2012). Ниже приводятся основные требования по его применению в соответствии с последним (третьим) изданием.


Для определения содержания водорода ртутным методом применяется устройство для сбора газа, которое представляет собой Y-образную трубку (см. рис. 5.4.6.6.1), в качестве собирающей жидкости используется ртуть. Для сбора возможно применение других устройств при условии, что применяется тот же принцип действия, что и у Y-образной трубки. Данное устройство для сбора газа применяют для испытуемых образцов типа В или типа С (см. рис. 5.4.6.2.2). Изготовление и подготовка образцов должны соответствовать требованиям 5.4.6.2, а процесс наплавки валика удовлетворять требованиям 5.4.6.3.

5.4.6.6.2 Подготовка газовой бюретки к работе.

Объем ртути необходимый для заполнения газовой бюретки, соответствующий указаниям рис. 5.4.6.6.1, составляет около 110 мл. Ртуть должна быть свободна от загрязняющих примесей. Ртуть заливается в широкую часть газовой бюретки (отвод с углом загиба 3 на рис. 5.4.6.6.1, *с*). После подсоединения конусного разъема 2 Y-образной трубки к посадочному узлу 1 двухходового стеклянного крана, последний переключается в положение вакуум, подсоединенном к работающему форвакуумному насосу. Воздух должен быть удален путем размещения (укладки) газовой бюретки на плоскую поверхность таким образом, чтобы позволить не ограничивать доступ вакуума до дна (закрытого торца) капиллярной (манометрической) трубки 5. После завершения дегазации газовая бюретка должна быть медленно поднята в вертикальное положение и воздух запущен в широкую часть газовой бюретки (см. левую часть на рис. 5.4.6.6.1, *с*) посредством поворота вакуумного крана. Важно чтобы отсутствовал воздушный пузырек у плоского конца капиллярной трубки. Если воздух присутствует, то все операции должны быть проведены повторно до тех пор, пока не будет подтверждено отсутствие воздуха. После чего вакуумный кран должен быть отсоединен от широкой части газовой бюретки.



а) Двухходовой стеклянный вакуумный кран

б) Вид сбоку на отвод (см. деталь 3 на рис. 5.4.6.6.1, *с*)

с) Общий вид Y-образной трубки

Рис. 5.4.6.6.1

Устройство для сбора диффузионного водорода по ртутному методу ИСО 3690 (Y-образная трубка), где:

- 1 29/32 посадочный узел; 2 29/32 конусный разъем; 3 отвод с углом загиба до 45° (см. рис. 5.4.6.6.1, б);
 4 — закрытый торец (с плоской поверхностью) капиллярной (манометрической) трубки 5;
 5 высокоточная капиллярная (манометрическая) трубка; а атмосферный воздух; б к вакуумному насосу;
 с — прямой участок до изгиба

5.4.6.6.3 Загрузка испытываемого образца.

Операция загрузки испытываемого образца должна выполняться в возможно короткий промежуток времени и занимать не более 2 мин.

Испытуемый образец должен быть удален из охлаждающей эмульсии с повышением температуры до 0 °С. Это может быть легко достигнуто посредством погружения испытываемого образца в воду до тех пор, пока образовавшийся лед отсоединится или растает.

После промывки ацетоном и просушки струей воздуха испытываемый образец должен быть перемещен в широкую часть газовой бюретки через отвод с углом загиба 3 (см. рис. 5.4.6.6.1, с). Y-образная трубка с загруженным образцом подсоединяется к посадочному узлу вакуумного крана, и последний переключается в положение вакуум. Ацетон и следы конденсата влаги испаряются с поверхности образца и удаляются вместе с воздухом. При помощи магнита испытываемый образец должен быть перемещен в положение под капиллярной манометрической трубкой посредством осторожного перемещения бюретки вниз по направлению к горизонтальному положению до тех пор, пока он всплывет на поверхности ртути. Необходимо предотвратить попадание воздуха в капиллярную (манометрическую) трубку при переводе бюретки в вертикальное положение и когда воздух поступает через широкую часть бюретки. Двухходовой кран отсоединяется, а широкая часть газовой бюретки закрывается, например, заглушкой или стеклянным стаканом для предотвращения выделения паров ртути.

Диффузионный водород выделяется из образца и собирается в капиллярной (манометрической) трубке.

5.4.6.6.4 Аналитическая процедура (измерения и вычисления).

Испытуемый образец должен поддерживаться при температуре 25 ± 5 °С до тех пор, пока в течении нескольких последующих дней не будет увеличения вычисленного количества выделившегося водорода, приведенного к стандартным температуре и давления (STP), т.е. 0 °С и 760 мм рт. ст. «Прекратится рост» следует понимать как изменение общего собранного объема не более чем на 1 % в течение 24 ч. Комнатная температура и атмосферное давление должны быть измерены и запротоколированы. Объем собранного водорода V , мл, приведенный к STP, определяется по следующей формуле:

$$V = \frac{273 \times (p - h) \pi r^2 C}{760 \times (273 + T) \times 1000}, \quad (5.4.6.6.4-1)$$

где p — атмосферное давление, мм рт. ст;
 h — различие в уровнях ртути в двух частях Y-образной трубки, мм;
 r — внутренний радиус капиллярной (манометрической) трубки, мм;
 C — высота газового столба, мм, над уровнем ртути, мм;
 T — температура в помещении во время замеров, °С.

Когда выделение водорода прекратилось, испытываемый образец должен быть удален из устройства, и должна быть определена его окончательная масса m_2 , г, с точностью до 0,01 г. Все результаты должны быть запротоколированы.

Значение содержания диффузионного водорода в наплавленном металле H_D , мл/100 г н.мет., при STP определяется по следующей формуле:

$$H_D = V_{STP} \times 100 / (m_2 - m_1), \quad (5.4.6.6.4-2)$$

где V_{STP} — объем выделившегося водорода V , мл, при STP;
 m_2 — окончательная масса испытываемого образца с наплавленным металлом, г;
 m_1 — первоначальная масса испытываемого образца, г (см. 5.4.6.3.2).

5.4.6.7 Требования по применению метода TCD определения содержания диффузионного водорода по стандарту ИСО 3690.

5.4.6.7.1 Системы, использующие детекторы измерения теплопроводности в общем случае подразделяются на два основных типа:

первый — экстракция горячим газомносителем, в котором образец нагревают до достаточно высокой температуры (не более 400 °С), а диффузионный водород выделяется из образца и измеряется непрерывно;

второй тип, когда образец помещают в подходящую для сбора камеру, которая нагревается до относительно низких температур (обычно между 45 и 150 °C). Определение количества собранного водорода в этом случае выполняется как отдельная операция обычно с использованием устройств газовой хроматографии.

Поскольку стандартом ИСО 3690 не регламентированы конкретные параметры систем, включающих средства для выполнения измерений диффузионного водорода, то любая конкретная методика и оборудование, использующие принципы определения теплопроводности (TCD), должны обеспечивать достаточную корреляцию по точности измерений и воспроизводимости результатов по отношению к ртутному методу.

Данный метод может применяться для образцов типов А, В или С (см. рис. 5.4.6.2.2).

5.4.6.7.2 Загрузка образца.

Операция загрузки образца должна выполняться в возможно короткий промежуток времени и занимать не более 2 мин.

Центральная часть испытуемого образца должна быть удалена из ванны с метанолом и твердым диоксидом углерода, денатурированным спиртом и твердым диоксидом углерода или жидким азотом с повышением температуры до 0 °C. Это может быть легко достигнуто посредством погружения испытуемого образца в воду до тех пор, пока образовавшийся лед отсоединится или растает. После промывки ацетоном и просушки струей воздуха образец должен быть загружен в подходящий контейнер для сбора водорода. Контейнер должен быть и заполнен инертным газом, таким как аргон, и изолирован от окружающей среды.

5.4.6.7.3 Метод измерения с экстракцией горячим газом-носителем.

Метод измерения с экстракцией горячим газом-носителем предусматривает экстракцию водорода в течение короткого периода времени (быстрый метод). Для работы с оборудованием необходимо следовать инструкции изготовителя. После прогрева образца в соответствии с 5.4.6.7.2, он должен быть загружен в подходящий контейнер для сбора водорода. Испытуемый образец и контейнер могут быть нагреты до максимальной предусмотренной температуры вплоть до 400 °C для измерения содержания диффузионного водорода. Сбор и измерение водорода происходит непрерывно, до тех пор, пока не будет определено количество всего диффузного водорода. Превышение температуры дегазации свыше 400 °C может привести к активации выделения так называемого остаточного водорода, связанного с дислокациями и обычно измеряемого как отдельная фракция.

Примечание. Остаточным или связанным, в отличие от диффузионного, называют фракцию водорода, которая не может свободно диффундировать в металле и быть выделена при комнатной температуре при любой длительности выдержки.

5.4.6.7.4 Метод измерения со сбором и последующим измерением водорода.

После прогрева образца в соответствии с 5.4.6.7.2, он должен быть загружен в подходящий контейнер для сбора водорода. Контейнер должен быть очищен от атмосферного воздуха (обычно, предварительным вакуумированием) и заполнен инертным газом, таким как аргон и герметизирован. Контейнер должен быть перемещен в печь или другое подходящее нагревательное устройство для сбора водорода согласно рабочим условиям, указанным в табл. 5.4.6.7.4.

После завершения периода прогрева и сбора водорода, контейнер должен быть охлажден до комнатной температуры и проведен анализ на наличие в нем водорода. Это может быть произведено как при анализе общего количества водорода выделившегося из испытуемого образца, так и по аликвоте, которая может быть выделена из общего количества. Для определения количества водорода в смеси выделившихся газов следует использовать TCD.

Пересчет измеренного объема собранного водорода для получения объема водорода при STP, V_H , мл, следует производить следующим образом:

$$V_H = \frac{273}{273 + \bar{T}} \times \frac{pV}{760}, \quad (5.4.6.7.4-1)$$

Таблица 5.4.6.7.4

Минимальное время выдержки при заданной температуре для полного выделения водорода

Минимальное время экстракции, ч	Температура, °C
0,35	400 ± 3
0,4	390 ± 3
0,5	360 ± 3
1	285 ± 3
2	225 ± 3
3	195 ± 3
4	175 ± 3
5	160 ± 3
6	150 ± 3
8	140 ± 3
10	125 ± 3
12	120 ± 3
14	115 ± 3
15	110 ± 3
18	100 ± 3
36	70 ± 3
64	50 ± 3
72	45 ± 3

где V_H — объем собранного водорода V , приведенный к STP, мл;
 p — давление измеренного объема водорода, мм рт. ст.;
 V — измеренный объем собранного водорода, мл;
 T — температура в помещении во время замеров, °C.

Испытуемый образец должен быть извлечен из контейнера, взвешен и масса m_2 зафиксирована с точностью до 0,1 г для центральной части испытуемых образцов типа А и с точностью до 0,01 г для центральной части образцов типов В или С.

Значение содержания диффузионного водорода в наплавленном металле H_D , мл/100 г н.мет., при STP определяется по следующей формуле:

$$H_D = V_H \times 100 / (m_2 - m_1), \quad (5.4.6.7.4-2)$$

где V_H — объем собранного водорода V , приведенный к STP, мл;
 m_2 — окончательная масса испытуемого образца с наплавленным металлом, г;
 m_1 — первоначальная масса испытуемого образца, г (см. 5.4.6.3.2).

5.4.6.8 Требования по применению вакуумного метода (ГОСТ 23338-91, метод 2).

5.4.6.8.1 Для определения содержания водорода вакуумным методом применяется измерительный прибор, соответствующий указаниям рис. 5.4.6.8.1 или другие устройства с аналогичным принципом действия и точностью измерений, что и у измерительного прибора. Для испытаний используются образцы типа А (см. рис. 5.4.6.2.2). Изготовление и подготовка образцов должны соответствовать требованиям 5.4.6.2, а процесс наплавки валика удовлетворять требованиям 5.4.6.3.

5.4.6.8.2 Устройство измерительного прибора для определения содержания диффузионного водорода.

5.4.6.8.2.1 Измерительный прибор должен быть изготовлен из молибденового стекла (см. рис. 5.4.6.8.1). Рекомендуемая толщина стенок прибора — около 2 мм.

5.4.6.8.2.2 Объем измерительной колбы V_k , см³, и трубок от крана 2 (см. рис. 5.4.6.8.1) до капилляров манометра тарируется дистиллированной водой с точностью до 0,10 см³ и должен быть 150 — 160 см³.

5.4.6.8.2.3 В приборе допускается применять только вакуумные краны.

5.4.6.8.2.4 Вакуумные уплотнения должны выполняться только смазкой Рамзая. При необходимости смазку удалить бензолом.

5.4.6.8.2.5 Глубина разряжения вакуума должна измеряться вакуумметрической термпарной лампой на приборе «Вакуумметр ионизационный термпарный».




Рис. 5.4.6.8.1

Измерительный прибор для определения диффузионного водорода (ГОСТ 23338-91, метод 2):

1, 2, 3, 4 — краны вакуумные; 5 — лампа вакуумметрическая;
6 — масляный манометр; 7 — газовая бюретка

5.4.6.8.2.6 Манометр прибора следует заполнять 2 — 3 см³ вакууммированным маслом дибутилфталата. Манометр должен иметь шкалу с ценой деления 1 мм, длина шкалы 400 — 450 мм.

5.4.6.8.2.7 Разряжение в приборе следует осуществлять форвакуумным насосом с подачей 50 л/мин.

5.4.6.8.3 Загрузка образца и проведение испытаний выполняются в следующей последовательности:

1 образец с наплавленным валиком должен быть помещен в отдельный прибор для анализа не позднее чем через 5 с после просушки;

2 пустить в прибор воздух при открытых кранах 1, 3, 4 и закрытом кране 2 (см. рис. 5.4.6.8.1);

3 отделить и наклонить горизонтально нижнюю часть колбы, ввести в нее образец, после чего поставить ее на место, тщательно притерев;

4 вакуумировать прибор с образцом при открытых кранах 4, 2 и 3 и закрытом кране 1 (см. рис. 5.4.6.8.1). После помещения образца в прибор вакуумирование следует произвести под давлением 2,7 Па ($2 \cdot 10^{-2}$ мм рт.ст.) не более чем за 60 с;

5 по достижении разряжения 2,7 Па ($2 \cdot 10^{-2}$ мм рт.ст.) закрыть одновременно краны 3 и 4, затем кран 2 (см. рис. 5.4.6.8.1) и выключить вакуумный насос. Положение кранов сохранять во время всего исследования образца;

6 образцы должны находиться в приборе в течение 5 сут при комнатной температуре. В качестве альтернативы допускается термостатирование колб прибора с образцами в масляном термостате с температурой масла 45 ± 2 °С и сокращение время выдержки можно до 48 ч;

7 по истечении указанного в 5.4.6.8.3.6 времени выдержки образца в приборе должна быть записана разность уровней жидкости в манометре (Δh) с точностью до 0,5 мм масляного столба;

8 после определения разности уровней жидкости в манометре (Δh) образец извлекается из прибора следующим образом: открывается кран 4, затем 3 и 1 (см. рис. 5.4.6.8.1) (кран 4 остается закрытым), нижняя часть колбы с образцом отделяется, наклоняется горизонтально и легкими покачиваниями образец удаляется из колбы.

5.4.6.8.4 Аналитическая процедура.

В момент снятия показаний манометра согласно 5.4.6.8.3.7 должна быть определена и зафиксирована температура воздуха в помещении в момент снятия показаний манометра $t_{\text{комн}}$.

Температура должна измеряться термометром с точностью $\pm 0,5$ °С. Образец, извлеченный из прибора, должен быть взвешен и определена его масса m_2 , г, с точностью до 0,01 г. Все результаты должны быть запротоколированы.

Объем образца после сварки $V_{обр}$, см³, должен быть определен по следующей формуле:

$$V_{обр} = m_2 / 7,85, \quad (5.4.6.8.4-1)$$

где m_2 — окончательная масса испытуемого образца с наплавленным металлом, г;
7,85 — плотность малоуглеродистой стали, г/см³.

Общее количество выделившегося водорода V_H , приведенное к STP, см³, должно быть определено по следующей формуле:

$$V_H = \frac{273 \times 10^3}{273 + t} (V_k - V_{обр})(\Delta h + \Delta h_{х.н}), \quad (5.4.6.8.4-2)$$

где t — температура воздуха в помещении в момент снятия показаний манометра, °С;
 V_k — объем колбы, см³;
 $V_{обр}$ — объем образца после сварки, см³;
 Δh — разность уровней жидкости в манометре, см;
 $\Delta h_{х.н.}$ — холостая поправка прибора, определяемая для каждого конкретного прибора и остающаяся неизменной для всех определений, см.

Объем выделившегося диффузионного водорода H_D в соотношении к 100 г наплавленного металла, см³/100 г н.мет., определяется по формуле:

$$H_D = V_H \times 100 / (m_2 - m_1), \quad (5.4.6.8.4-3)$$

где V_H — объем выделившегося водорода, приведенный к STP, см³;
 m_2 — окончательная масса испытуемого образца с наплавленным металлом, г;
 m_1 — первоначальная масса испытуемого образца, г (см. 5.4.6.3.2).

5.4.6.9 Требования по применению глицеринового метода.

5.4.6.9.1 Для определения содержания водорода глицериновым методом применяется аппаратура, соответствующая указаниям рис. 5.4.9.1-1, 5.4.9.1-2 или по согласованию с Регистром другие




Рис. 5.4.6.9.1-1

Устройство для определения содержания диффузионного водорода глицериновым методом




Рис. 5.4.6.9.1-2

Газовая бюретка для определения содержания диффузионного водорода

устройства с аналогичным принципом действия и точностью измерений. Для испытаний используются образцы типа А (см. рис. 5.4.6.2.2). При этом для ручной и частично механизированной сварки допускается применение образцов без выводных планок с длиной центральной части испытуемого образца 125 мм. Требования к изготовлению и подготовке образцов должны соответствовать указаниям 5.4.6.2, а процесс наплавки валика удовлетворять требованиям 5.4.6.3.

5.4.6.9.2 Конструкция устройства для определения содержания диффузионного водорода глицериновым методом приведена на рис. 5.4.6.9.1-1, а на рис. 5.4.6.9.1-2 представлен чертеж главной рабочей части устройства — газовой бюретки с измерительной капиллярной (манометрической) трубкой и запорным краном.

В качестве среды для сбора выделившегося диффузионного водорода должен использоваться химически чистый глицерин (парафиновое масло).

5.4.6.9.3 После завершения операций подготовки согласно указаниям 5.4.6.5.3 образец загружается в газовую бюретку согласно рис. 5.4.6.9.1-2. Последняя приводится в рабочее состояние путем соединения верхней и нижней частей и далее посредством компенсирующего резервуара заполняется глицерином до нулевой отметки шкалы измерительной капиллярной (манометрической) трубки.

После заполнения бюретки глицерином измерительная капиллярная (манометрическая) трубка изолируется от атмосферы путем закрывания запорного крана, а сама бюретка помещается в водяную баню с температурой 45 ± 20 °С. Температура водяной бани должна поддерживаться постоянной в указанных пределах при помощи термостата. Положение уровня воды в водяной бане должно приблизительно соответствовать линии выходного отверстия измерительной капиллярной (манометрической) трубки.

5.4.6.9.4 Четыре образца, сваренные и подготовленные согласно указаниям 5.4.6.3, 5.4.6.4 и 5.4.6.5.3, подлежат одновременной дегазации каждый в отдельном измерительном устройстве. Время дегазации каждого образца 48 ч.

5.4.6.9.5 После завершения 48-часовой дегазации каждого образца объема выделившегося водорода V , мл, считывается с измерительного капилляра (манометра) газовой бюретки. Следует особенно тщательно считывать показания, чтобы гарантировать совпадение уровней жидкости в

бюретке и в компенсирующем резервуаре. Это достигается за счет изменения высоты компенсирующего резервуара с последующей его фиксации.

5.4.6.9.6. В момент снятия показаний манометра согласно 5.4.6.9.5 должна быть определена и зафиксирована температура воздуха в помещении в момент снятия показаний манометра t_c и атмосферное давление p , мм рт. ст. Температура должна измеряться термометром с точностью $\pm 0,5$ °C. Образец, извлеченный из прибора, должен быть взвешен и определена его масса m_2 с точностью до 0,1 г.

5.4.6.9.7 Полученные согласно 5.4.6.9.5 показания по объему выделившегося водорода V , мл, должны быть приведены к STP по следующей формуле:

$$V_{STP} = V \times B \times 273,15 / 760 \times T_k \quad (5.4.6.9.7-1)$$

где V_{STP} — объем водорода, мл, приведенный к STP;

V — объем водорода, определенный по показаниям измерительного капилляра во время проведения эксперимента, мл;

$B = p$ — корректирующие показания барометра, соответствующие атмосферному давлению во время снятия показаний, мм рт. ст.;

$T_k = 273,15 + t_c$, где t_c — соответствует температуре в помещении, °C, в момент снятия показаний объема выделившегося водорода.

Объем выделившегося диффузионного водорода H_D в соотношении к 100 г наплавленного металла определяется по формуле:

$$H_D = V_{STP} \times 100 / (m_2 - m_1), \quad (5.4.6.9.7-2)$$

где V_{STP} — объем выделившегося водорода, приведенный к STP, мл;

m_2 — окончательная масса испытуемого образца с наплавленным металлом, г;

m_1 — первоначальная масса испытуемого образца, г (см. 5.4.6.3.2).

5.4.6.10 Классификация сварочных материалов по содержанию диффузионного водорода в наплавленном металле.

В зависимости от определенного содержания диффузионного водорода в наплавленном металле сварочные материалы могут быть классифицированы Регистром с присвоением индексов классификации H5, H10 или H15.

Индивидуальные и общие средние значения содержания диффузионного водорода должны быть представлены в отчете об испытаниях. Метод определения содержания диффузионного водорода указывается в протоколе испытаний.

Общие средние значения для 4-х образцов не должны превышать значений, указанных в табл. 5.4.6.10. При этом для 2-х образцов допускаются индивидуальные значения по содержанию диффузионного водорода, которые превышают требования, установленные табл. 5.4.6.10 не более чем на 10 %.

Таблица 5.4.6.10

Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле

Индекс классификации по содержанию водорода ¹	Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле (не более см ³ /100 г наплавленного металла) при определении методом	
	вакуумным по стандарту ИСО 3690 ²	глицериновым ³
H15	15	15
H10	10	10
H5	5	Не применяется

¹Для сверхнизководородистых сварочных материалов допускается применение дополнительного индекса H3, соответствующего среднему значению содержания диффузионного водорода, не более 3,0 см³/100 г наплавленного металла (по вакуумным и хроматографическим методам).

²Наряду с ртутным и хроматографическим (TCD) методами, регламентированными стандартом ИСО 3690, допускается применение вакуумного метода (ГОСТ 23339 метод 2) определения содержания диффузионного водорода при условии соблюдения всех установленных настоящим разделом требований.

³При условии выполнения установленных настоящим разделом требований к этому методу испытаний.

6 ОДОБРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.1 Для сварки конструкций, подлежащих техническому наблюдению Регистра, должны применяться прошедшие квалификационные испытания и одобренные Регистром технологические процессы сварки, определенные соответствующими СПС (Welding Procedure Specification — WPS) установленного образца.

6.1.2 Если не согласовано иное, одобрение технологических процессов сварки должно выполняться путем проведения квалификационных испытаний (approval by welding procedure qualification tests) для предварительных СПС — пСПС (preliminary WPS — pWPS) с заполнением установленных форм отчетности по одобрению технологического процесса сварки (Welding Procedure Qualification Record — WPQR).

По согласованию с Регистром допускается применение схемы одобрения технологических процессов сварки посредством проведения предварительных испытаний до начала производства согласно требованиям стандарта ИСО 15613 (approval by a pre-production welding test), а также на основании применения стандартной СПС в соответствии с требованиями стандарта ИСО 15612 (approval by a standard welding procedure).

6.1.3 Порядок одобрения технологических процессов сварки должен отвечать изложенным ниже требованиям. По согласованию с Регистром допускается руководствоваться требованиями признаваемых Регистром международных и/или национальных стандартов, включая ИСО 15614-1, ASME Section IX, ANSI/AWS D1.1 с учетом изложенных ниже требований к объему испытаний и области одобрения.

6.1.4 Возможность признания результатов квалификационных испытаний технологических процессов сварки (отчетности по одобрению), освидетельствованных иным классификационным обществом или уполномоченной компетентной организацией, определяется в каждом случае Регистром исходя из достаточности представленных документов для определения соответствия технологического процесса сварки требованиям настоящего раздела.

6.1.5 В отдельных случаях Регистр может дополнительно потребовать проведения испытаний технологических процессов сварки в процессе производства. Этот вид испытаний применяется, если имеются сомнения в стабильности качества продукции, изменении параметров технологического процесса, или когда проведение стандартных и предварительных (до начала производства) испытаний по мнению Регистра является недостаточным для конкретного технологического процесса. К таким технологическим процессам, характеризующимся повышенной степенью риска получения отклонений качества сварных соединений, относятся:

вертикальная сварка в направлении сверху вниз;

односторонняя сварка со свободным обратным формированием корня шва покрытыми электродами или порошковой проволокой;

способы сварки с высокими значениями погонной энергии (электрогазовая, электрошлаковая и т.п.);

способы сварки, особо чувствительные к качеству сборки и подготовки кромок, такие как электронно-лучевая и лазерная.

6.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

6.2.1 Определения, пояснения и термины.

В настоящем разделе приняты следующие определения.

Испытания в процессе производства — испытания, включая разрушающие, основанные на сварке образцов, полученных непосредственно в процессе изготовления продукции и прошедшие аналогичную с ней обработку. При этом, в зависимости от конкретных условий и возможностей, образцы могут вырезаться из забойных элементов (припуска) конструкций или изготавливаться в идентичных с продукцией условиях по одной и той же СПС.

Основные переменные параметры технологического процесса сварки — параметры технологического процесса сварки определяющие его область одобрения Регистром на основании квалификационных испытаний по одобрению и зафиксированные в СПС.

Отчетность по одобрению технологического процесса сварки — документы установленного Регистром или применяемыми стандартами образца, содержащие исчерпывающую информацию о проведении испытаний по одобрению технологического процесса сварки. К этим документам относятся спецификация испытаний сварного соединения и протокол результатов испытаний.

Погонная энергия E_1 — электрическая энергия, расходуемая на единицу длины шва и вычисляемая по формуле $E_1 = IU/v$, кДж/см, где I — сварочный ток, А, U — сварочное напряжение, В; v — скорость сварки, см/с.

Предварительные испытания технологического процесса сварки до начала производства — испытания по одобрению технологического процесса сварки, основанные на применении нестандартных образцов и проб, которые имитируют выполнение сварки в производственных условиях.

Предварительная СПС (пСПС) — СПС основанная на опыте предшествующей работы, а также на рекомендациях изготовителей сварочных материалов и основного металла, но не прошедшая утверждения и одобрения. Сварка проб в процессе квалификационных испытаний по одобрению технологического процесса сварки выполняется в соответствии с этой предварительной СПС.

Квалификационные испытания по одобрению технологического процесса сварки — испытания, проводимые под техническим наблюдением и в объеме требований Регистра с целью получения подтверждения способности изготовителя выполнять сварку конкретных сварных соединений в условиях, близких к реальным, согласно требованиям пСПС.

Свидетельство об одобрении технологического процесса сварки — документ Регистра, удостоверяющий, что применяемый на верфи или предприятии, изготавливающем сварные конструкции, технологический процесс сварки прошел испытания и одобрен Регистром для применения.

Спецификация процесса сварки (СПС) — документ, составленный изготовителем сварных конструкций и содержащий всю необходимую информацию по сварке конкретного соединения, включая спецификацию материалов, метода сварки, деталей подготовки кромок и всех других технологических параметров.

Стандартная процедура сварки — технологический процесс сварки, который прошел все квалификационные испытания, предусмотренные требованиями настоящего раздела, и Регистром была одобрена СПС для применения на конкретном предприятии, изготавливающем сварные конструкции. При этом термин «стандартная процедура сварки» применяется для одобренного Регистром технологического процесса в случае его использования на других предприятиях, изготавливающих сварные конструкции, на основании полностью идентичных одобренной Регистром СПС (без проведения испытаний или при значительном сокращении их объема).

6.2.2 Условные обозначения.

6.2.2.1 Обозначения способов сварки согласно стандарта ИСО 4063 соответствуют требованиям табл. 6.2.2.1.

Таблица 6.2.2.1

Условные кодовые обозначения способов сварки и резки согласно стандарту ИСО 4063

Кодовое (цифровое) обозначение способа сварки	Сокращенное буквенное обозначение способа сварки	Наименование способа сварки или резки
111	MMAW (SMAW:USA)	Ручная дуговая сварка покрытыми электродами
112	—	Гравитационная сварка
114	—	Дуговая сварка порошковой проволокой без дополнительной газовой защиты
12 121 122 124 125 126	SAW SAW SAW SAW SAW SAW	Дуговая сварка под слоем флюса, в том числе: проволочным электродом (сплошного сечения); ленточным электродом; с дополнительной присадкой металлического порошка; с применением порошковой проволоки; с применением порошкового ленточного электрода.
131	MIG (GMAW:USA)	Дуговая сварка проволокой сплошного сечения в среде инертного защитного газа
132		Дуговая сварка порошковой проволокой с флюсовым наполнителем в среде инертного защитного газа
133		Дуговая сварка порошковой проволокой с металлическим наполнителем в среде инертного защитного газа
135	MAG (GMAW:USA)	Дуговая сварка проволокой сплошного сечения в среде активного защитного газа
136	FCAW(USA)	Дуговая сварка порошковой проволокой с флюсовым наполнителем в среде активного защитного газа
138	FCAW(USA)	Дуговая сварка порошковой проволокой с металлическим наполнителем в среде активного защитного газа
14 141	TIG (GTAW:USA) TIG (GTAW:USA)	Дуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа, в том числе: дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертного защитного газа с присадочной проволокой;
142 143	TIG (GTAW:USA) TIG (GTAW:USA)	дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертного защитного газа без присадочной проволоки; дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертного защитного газа с порошковой присадочной проволокой.
15 151 152	— — —	Плазменная сварка, в том числе: с проволочной присадкой; с порошковой присадкой.
31 311 312 313	OGW (USA) OGW (USA) OGW (USA) OGW (USA)	Кислородно-газовая сварка, в том числе: ацетилено-кислородная; пропано-кислородная; водородно-кислородная.
51	—	Электронно-лучевая сварка
52 72 73 8 81 82 821 822 83 84 86 87 871 872 88	LBW (USA) — — — — — — — — — — — — — —	Лазерная сварка Электрошлаковая сварка Электрогазовая сварка Резка и строжка, в том числе: кислородная резка; дуговая резка; дуговая резка угольным электродом; кислородно-дуговая резка; плазменная резка; лазерная резка; строжка пламенем газовой горелки; дуговая строжка; воздушно-дуговая строжка; кислородно-дуговая строжка; плазменная строжка.

6.2.2.2 Одобрение технологических процессов сварки и назначение области одобрения по результатам испытаний может выполняться применительно к группам типового состава основного металла в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО/ТР 15608, приведенными в табл. 4.3.3.1-1.

6.2.2.3 При оформлении документации по одобрению технологических процессов сварки рекомендуется использовать кодирование типов сварных соединений и особенностей их выполнения согласно приведенным ниже указаниям:

А — сварка односторонним швом с применением подкладок (для технологических процессов сварки, заявка на одобрение которых подана 1 октября 2019 года и после этой даты);

В — сварка односторонним швом без подкладок (для технологических процессов сварки, заявка на одобрение которых подана 1 октября 2019 года и после этой даты);

С — сварка двусторонним швом со строжкой корня (для технологических процессов сварки, заявка на одобрение которых подана 1 октября 2019 года и после этой даты);

D — сварка двусторонним швом без строжки корня (для технологических процессов сварки, заявка на одобрение которых подана 1 октября 2019 года и после этой даты);

BW — стыковые швы (используется до 1 октября 2019 года);

TW — тавровые швы с полным проваром;

F — угловые швы без разделки кромок (для технологических процессов сварки, заявка на одобрение которых подана 1 октября 2019 года и после этой даты);

FW — угловые швы без разделки кромок (используется до 1 октября 2019 года);

ss — односторонний шов;

bs — двусторонний шов;

sr — однопроходная сварка;

mr — многопроходная сварка;

nb — сварка без применения подкладок;

mb — сварка на подкладках;

gb — сварка с поддувом защитного газа;

gg — сварка со строжкой корня шва;

ng — сварка без строжки корня шва.

6.2.2.4 Условия сварки проб сварных соединений и область одобрения технологических процессов сварки должны назначаться для унифицированных пространственных положений, условные обозначения которых согласно стандарту ИСО 6947 приведены в приложении 2 разд. 4.

6.2.2.5 Обозначения состава газов и газовых смесей, применяемых при сварке (способы 131, 133, 135, 136, 141 и 15), должно соответствовать требованиям стандарта ИСО 14175 и приведено в табл. 6.2.2.5.

6.3 ТИПЫ ПРОБ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЮ

6.3.1 Классификация проб, их назначение и размеры.

6.3.1.1 Общие положения.

6.3.1.1.1 Квалификационные испытания по одобрению технологических процессов сварки должны выполняться с применением проб сварных соединений, соответствующих требованиям настоящего раздела. Сварка проб должна выполняться сварщиками, прошедшими соответствующие испытания и допущенными к сварке конструкций подлежащих техническому наблюдению Регистра согласно требованиям разд. 4.

Примечание. По согласованию с Регистром допускается совмещение испытаний по допуску сварщиков с квалификационными испытаниями по одобрению технологических процессов сварки. При этом в качестве практических испытаний по допуску сварщиков могут быть зачтены результаты испытаний по одобрению технологических процессов сварки, выполненных подлежащим аттестации сварщиком.

Таблица 6.2.2.5

Классификация газов, применяемых при сварке плавлением и родственных процессах согласно стандарту ИСО 14175

Обозначение		Номинальное содержание компонентов в % объёма					
Главная группа	Подгруппа	Окислительные		Инертные		Восстановливающие	Низко активные
		CO ₂	O ₂	Ar	He	H ₂	N ₂
I	1			100			
	2				100		
	3			основа	0,5 ≤ He ≤ 95		
M1	1	0,5 ≤ CO ₂ ≤ 5		основа ¹		0,5 ≤ H ₂ ≤ 5	
	2	0,5 ≤ CO ₂ ≤ 5		основа ¹			
	3		0,5 ≤ O ₂ ≤ 3	основа ¹			
	4	0,5 ≤ CO ₂ ≤ 5	15 < CO ₂ ≤ 25	основа ¹			
M2	0	5 < CO ₂ ≤ 15		основа ¹			
	1	15 < CO ₂ ≤ 25		основа ¹			
	2		3 < O ₂ ≤ 10	основа ¹			
	3	0,5 ≤ CO ₂ ≤ 5	3 < O ₂ ≤ 10	основа ¹			
	4	5 < CO ₂ ≤ 15	0,5 ≤ O ₂ ≤ 3	основа ¹			
	5	5 < CO ₂ ≤ 15	3 < O ₂ ≤ 10	основа ¹			
	6	15 < CO ₂ ≤ 25	0,5 ≤ O ₂ ≤ 3	основа ¹			
	7	15 < CO ₂ ≤ 25	3 < O ₂ ≤ 10	основа ¹			
M3	1	25 < CO ₂ ≤ 50		основа ¹			
	2		10 < O ₂ ≤ 15	основа ¹			
	3	25 < CO ≤ 50	2 < O ₂ ≤ 10	основа ¹			
	4	5 < CO ₂ ≤ 25	10 < O ₂ ≤ 15	основа ¹			
	5	25 < CO ₂ ≤ 50	10 < O ₂ ≤ 15	основа ¹			
C	1	100					
	2	основа	0,5 ≤ O ₂ ≤ 30				
R	1			основа ¹		0,5 ≤ H ₂ ≤ 15	
	2			основа ¹		15 ≤ H ₂ ≤ 50	
N	1			основа ¹			100
	2			основа ¹			0,5 ≤ N ₂ ≤ 5
	3			основа ¹			5 < N ₂ ≤ 50
	4			основа ¹		0,5 ≤ H ₂ ≤ 10	0,5 ≤ N ₂ ≤ 5
	5					0,5 ≤ H ₂ ≤ 50	основа
O	1		100				
Z	Смеси газов, содержащие компоненты не указанные выше, или смеси, состав которых выходит за рамки установленных выше составов ²						
¹ В данной классификации допускается частичная или полная замена аргона гелием. ² Две газовые смеси с одинаковым обозначением группы Z могут не быть взаимозаменяемыми.							

6.3.1.1.2 Размеры или количество проб сварных соединений должны быть достаточными для выполнения требований к объему квалификационных испытаний согласно изложенным ниже указаниям. Для проведения дополнительных испытаний и/или для изготовления образцов для повторных испытаний могут быть изготовлены дополнительные пробы или пробы больших размеров по отношению к минимальному размеру в соответствии с требованиями настоящего раздела.

Количество проб Тэккен для испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин должно составлять:

не менее одной пробы для автоматической сварки в среде защитных газов и самозащитной порошковой проволокой (без дополнительной газовой защиты);

не менее двух проб для ручной дуговой сварки покрытыми электродами, частично механизированной сваркой в среде защитных газов и самозащитной порошковой проволокой (без дополнительной газовой защиты).

6.3.1.1.3 Для всех проб за исключением узла сочленения труб и угловых швов (рис. 6.3.1.4) толщина материала соединяемых вместе элементов (листов (пластин)/труб) должна быть одинаковой.

В том случае, если объем испытаний предусматривает проведение испытаний на ударный изгиб металла зоны термического влияния (ЗТВ), то на пробе должна быть выполнена маркировка направления проката.

Толщина и/или наружный диаметр проб должны подбираться в соответствии с требованиями 6.4 по области одобрения пСПС, подлежащей квалификационным испытаниям.

6.3.1.1.4 Подготовка кромок и сварка проб должны выполняться в соответствии с требованиями пСПС, подлежащей квалификационным испытаниям. При этом должны соблюдаться общие условия сварки в производственных условиях для технологического процесса, подлежащего одобрению Регистром.

Подготовка кромок проб Тэккен должна выполняться механическим способом (пилой, фрезой или отрезным кругом) с последующей обработкой свариваемых кромок фрезерованием или шлифованием с шероховатостью не более $Rz\ 80$. Подлежащие сварке поверхности должны быть ровными, не иметь окалины, ржавчины, масла, смазки и других загрязнений. Кромки контрольного образца, не подлежащие сварки, могут быть в состоянии после газовой резки.

6.3.1.1.5 Сварка проб сварных соединений и испытания образцов должны быть освидетельствованы инспектором РС.

6.3.1.1.6 В том случае, если прихватки и заварка кратеров (операция «стоп — старт») входят в состав шва технологического процесса сварки, подлежащего одобрению Регистром, они должны быть выполнены и включены в состав длины проб сварных соединений.

6.3.1.1.7 В том случае, если подлежащая квалификационным испытаниям пСПС не предусматривает зачистки кромок для удаления межоперационного защитного покрытия, то последнее должно быть нанесено на стыкуемые элементы пробы, а его толщина соответствующим образом измерена и зафиксирована в протоколе испытаний.

6.3.1.2 Проба стыкового сварного соединения листов должна соответствовать рис. 6.3.1.2.




Рис. 6.3.1.2

Проба стыкового сварного соединения листов:

1 — ориентация направления проката для листов с нормированием работы удара на продольных образцах KV_L ;

2 — ориентация направления проката для листов с нормированием работы удара на поперечных образцах KV_T ;

a и b — размеры пробы, которые принимаются в зависимости от способа сварки:

$a \geq 150$ мм, но не менее $3t$ и $b \geq 350$ мм, но не менее $6t$ для ручной и полуавтоматической сварки;

$a \geq 200$ мм и $b \geq 1000$ мм для автоматической сварки; t — толщина металла пробы

Примечания: 1. При испытаниях технологических процессов автоматической односторонней сварки на специализированных сборочно-сварочных стендах, оборудованных прижимными приспособлениями, длина пробы должна составлять не менее 3000 мм.

2. При испытаниях технологических процессов автоматической вертикальной сварки, в том числе с принудительным формированием шва, длина пробы должна соответствовать техническим характеристикам оборудования, применяемого в производстве.

Изготовление планок для стыковых проб из листового проката должно производиться с учетом направления последней прокатки и ориентации оси образцов на ударный изгиб, результаты испытаний которых приведены в сопроводительных документах на основной металл (см. также табл. 6.4.4.7.4). При испытаниях проката на ударный изгиб на продольных образцах, KV_L (как правило, для всех судостроительных сталей нормальной и повышенной прочности), пробы свариваются таким образом, чтобы сварной шов был перпендикулярен к направлению последней прокатки. При испытаниях проката на ударный изгиб на поперечных образцах, KV_T , сварной шов должен быть параллелен направлению последней прокатки (как правило, для сталей высокой прочности и сталей улучшенной свариваемости).

6.3.1.3 Одобрение технологических процессов сварки стыковых соединений труб выполняется на основании испытаний пробы, соответствующей рис. 6.3.1.3.




Рис. 6.3.1.3

Проба стыкового сварного соединения труб:

$a \geq 150$ мм — половина длины пробы; D — наружный диаметр трубы; t — толщина стенки трубы;
 1 — детали подготовки кромок и зазор (сборка под сварку) в соответствии с пСПС

Для наружного диаметра труб более 500 мм возможно одобрение технологии ручной и полуавтоматической сварки по результатам испытаний стыковых соединений листов, выполненных в идентичных условиях (см. требования по пространственным положениям согласно табл. 6.6.3.2 и по другим параметрам области одобрения согласно 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 и 6.6.4).

Примечание. Предприятие (изготовитель) по согласованию с инспектором РС имеет право видоизменять конструктивное оформление пробы в соответствии с особенностями реальных сварных соединений. Например, труба может быть заменена на профилированный корыччатый профиль и т.п.

6.3.1.4 Одобрение технологических процессов сварки угловых, тавровых и крестообразных соединений листов угловым швом без разделки кромок выполняется на основании испытаний пробы таврового соединения, соответствующей рис. 6.3.1.4.

Примечание. В случае одобрения технологических процессов автоматической приварки набора на специализированных сборочно-сварочных стендах, оборудованных прижимными приспособлениями и обеспечивающими одновременную сварку с двух сторон (двумя угловыми швами), длина пробы должна быть не менее 3000 мм.

Применение пробы таврового соединения листов без разделки кромок ограничено следующими условиями и требованиями:

применяемые сварочные материалы являются специализированными и не используются в производстве для сварки стыковых соединений;

данный технологический процесс является доминирующим в производственной практике, и его одобрение нецелесообразно выполнять в пределах области одобрения для стыковых соединений;




Рис. 6.3.1.4

Проба таврового соединения листов угловым швом без разделки кромок:

высота ребра $a \geq 3t_2$, но не менее 150 мм; ширина фланца $b \geq 3t_1$, но не менее 150 мм;

t_1 — толщина фланца; t_2 — толщина ребра; длина пробы $L \geq 350$ мм, но не менее $6 \max\{t_1 \text{ и } t_2\}$ для ручной и полуавтоматической сварки и $L \geq 1000$ мм для автоматической сварки

одобрение не может быть выполнено в пределах ограничений к области одобрения;

для одобрения технологических процессов сварки угловых соединений с глубоким проваром (расчетная толщина углового шва превышает номинальную);

по требованию Регистра для одобрения технологических процессов сварки односторонних угловых швов без удаления межоперационного защитного покрытия.

6.3.1.5 Одобрение технологических процессов сварки угловых, тавровых и крестообразных соединений листов с полным проваром выполняется на основании испытаний на пробе таврового соединения, соответствующей рис. 6.3.1.5.




Рис. 6.3.1.5

Проба таврового соединения листов с полным проваром:

высота ребра $a \geq 3t_2$, но не менее 150 мм; ширина фланца $b \geq 3t_1$, но не менее 150 мм;

t_1 — толщина фланца; t_2 — толщина ребра;

длина пробы $L \geq 350$ мм, но не менее $6 \max\{t_1 \text{ и } t_2\}$ для ручной и полуавтоматической сварки и $L \geq 1000$ мм для автоматической сварки; 1 — детали подготовки кромок и зазор согласно пСПС

6.3.1.6 Одобрение технологических процессов сварки узлов сочленений труб и приварки патрубков выполняется на основании испытаний на пробе узла сочленения труб, соответствующей рис. 6.3.1.6.




Рис. 6.3.1.6

Проба узла сочленения труб:

$a \geq 150$ мм; D_1 — диаметр основной трубы; t_1 — толщина стенки основной трубы;
 D_2 — диаметр приварной трубы (патрубка); t_2 — толщина стенки приварной трубы (патрубка).
 α — угол между осями труб; 1 — детали подготовки кромок и зазор согласно ППС

6.3.1.7 Одобрение технологических процессов сварки высокопрочных сталей выполняется с учетом результатов испытаний по сопротивляемости основного и сварочного материалов образованию холодных трещин по ГОСТ Р ИСО 17642-2-2012 на пробе Тэккен, соответствующей рис. 6.3.1.7.




Рис. 6.3.1.7

Проба Тэккен после наложения крепежных швов:

a — зона наплавки испытываемого шва; b — крепежный шов; g — зазор в корне шва, равный $(2,0 \pm 0,2)$ мм;
 t — толщина пластины, принимаемая наибольшей из заявленных толщин для данной марки стали, но не менее 12 мм

6.3.2 Требования к изготовлению проб сварных соединений.

6.3.2.1 Общие требования.

6.3.2.1.1 Сварка проб должна выполняться с соблюдением следующих требований:

детали подготовки кромок и зазор должны соответствовать пСПС;

проба собирается на прихватках, обеспечивающих соответствующий зазор и угол раскрытия разделки кромок;

прихватки должны включаться в длину шва, если это соответствует обычной производственной практике;

если не оговорено иное, то ориентация направления проката на пробе стыкового соединения листов должно отвечать требованиям табл. 6.4.4.7.4 касательно ориентации направления проката для образцов на ударный изгиб;

после сварки 50 мм от каждого конца проб стыковых соединений листов и проб тавровых соединений отрезаются в отход.

6.3.2.1.2 К сварке пробы таврового соединения листов без разделки кромок дополнительно предъявляются следующие требования:

проба таврового соединения должна быть собрана с подгонкой кромок обеспечивающей отсутствие зазора в соединении;

размеры пробы должны, по возможности, обеспечивать приемлемые условия теплоотвода близкие к реальным условиям;

должны быть в полной мере учтены требования квалифицируемых технологических процессов сварки без удаления межоперационного защитного покрытия или его зачистке. Толщина покрытия должна быть измерена, а в протоколе испытаний должна быть сделана отметка о наличии или отсутствии межоперационного защитного покрытия на пробе;

сварка пробы угловым швом выполняется только с одной стороны. При этом, для ручной и полуавтоматической сварки обязательным является выполнение операции заварки кратера и повторного возбуждения дуги на зачетной длине пробы (операции «стоп — старт»). Место выполнения операции «стоп — старт» должно быть ясно замаркировано для возможности выполнения дальнейшей проверки.

6.3.2.1.3 Для проб стыковых соединений листов допускается совмещение положений сварки РА (нижнее) и РЕ (потолочное) на одной пробе, таким образом, как это имеет место в реальной конструкции.

6.3.2.1.4 Для пробы Тэккен. Крепежные сварные швы должны выполняться сварочными материалами, используемыми для испытываемого сварного шва. Сварка крепежных швов должна производиться на режимах, рекомендованных производителем сварочных материалов. Для сварки крепежных швов допускается применение и других сварочных материалов с пределом текучести равным или меньшим пределу текучести основного металла не более чем на 25 %. Для предупреждения водородного растрескивания сварные швы должны выполняться с использованием при необходимости предварительного нагрева, нагрева между выполнением сварочных проходов и нагрева после сварки. Для обеспечения наименьшего содержания водорода, все сварочные материалы, используемые для выполнения крепежных швов, должны подвергаться сушке согласно рекомендациям изготовителя. После выполнения крепежных швов необходимо их охладить до температуры окружающей среды и проверить визуально на наличие поверхностных трещин согласно ИСО 17637 (класс контроля не регламентируется).

6.3.2.2 Требования по технологии сварки и изготовлению проб.

6.3.2.2.1 Предварительный подогрев применяется только в том случае, если он предусмотрен пСПС для данного материала. При этом, если подогрев не применяется, инспектор Регистра имеет право потребовать выполнения сварки проб сварных соединений с имитацией температурного режима, соответствующего минимальной температуре окружающего воздуха, при которой разрешается выполнять сварочные работы согласно пСПС.

6.3.2.2.2 Следует соблюдать требования пСПС, если таковые имеются, по межваликовой температуре. При отсутствии в пСПС требований по контролю данного параметра межваликовая температура при сварке проб не должна выходить за пределы, имеющие место на практике. Данные

фактических замеров межваликовой температуры заносятся в спецификацию испытаний сварного соединения.

Примечание. В случае отклонений размеров проб от требований 6.3.1 следует учитывать изменение условий теплоотвода с целью обеспечения требований к межваликовой температуре согласно вышеизложенному.

6.3.2.2.3 Параметры режима сварки должны соответствовать требованиям пСПС. При этом сварку проб следует выполнять для наиболее неблагоприятных условий, например, при максимальных значениях сварочного тока и погонной энергии (для случая, когда требуется обеспечить требования по работе удара) или при пониженной на 25 % от пСПС погонной энергии при сварке высокопрочных сталей на пробе Тэккен (для проверки сопротивляемости образованию холодных трещин). Невыполнение этого условия проведения испытаний требует дополнительного обоснования и, в случае его отсутствия или некорректности, Регистр вправе потребовать от изготовителя сварных конструкций ограничения режимов сварки в пСПС до значений, фактически применявшихся при испытаниях и соответствующих области одобрения.

6.3.2.2.4 Термообработку сварных соединений следует выполнять только в том случае, если она предусмотрена пСПС. При этом фактические режимы термообработки проб сварных соединений должны выбираться для наиболее неблагоприятного варианта с точки зрения обеспечения контролируемых свойств сварного соединения (см. также требование 6.6.3.10 по области одобрения).

6.3.2.2.5 Сварка проб при испытаниях должна, по возможности, выполняться с использованием производственного оборудования непосредственно в цеховых условиях.

6.3.2.2.6 Схема сварки испытываемого шва пробы Тэккен должна соответствовать рис. 6.3.2.2.6. Шов выполняется за один проход. После сварки образец необходимо выдержать при температуре окружающей среды не менее 48 ч до начала проведения контроля на наличие трещин. За температуру окружающей среды принимается температура окружающего воздуха при проведении сварочных работ. Данную температуру необходимо занести в СПС.




Рис. 6.3.2.2.6

Схема сварки испытываемого шва пробы Тэккен:

- 1 — начало шва; 2 — окончание сварного шва; 3 — испытываемый сварной шов; 4 — крепежный сварной шов;
5 — размер, равный приблизительно 2 мм; 6 — размер, равный приблизительно 76 мм

6.4 ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ПРОБ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБРАЗЦОВ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

6.4.1 Объем испытаний и проверок.

6.4.1.1 Каждая проба после сварки должна подвергаться испытаниям в объеме требований табл. 6.4.1.1. При этом при выполнении контроля сварных соединений, изготовлении образцов, а также при оценке результатов испытаний следует руководствоваться изложенными ниже требованиями.

Таблица 6.4.1.1

Требования к объему испытаний при одобрении технологических процессов сварки

№ п/п	Тип сварной пробы	Вид контроля и испытаний	Объем испытаний
1	Стыковое соединение листов и труб — см. рис. 6.3.1.2 и 6.3.1.3	Внешний осмотр и измерение Контроль радиографическим или ультразвуковым методом ¹ Контроль на предмет выявления поверхностных трещин ² Испытание поперечных плоскоразрывных образцов на статическое растяжение Испытание поперечных образцов на статический изгиб ³ Испытание образцов на ударный изгиб Определение твердости ⁵ Контроль макрошлифов	100 % длины шва 100 % длины шва 100 % длины шва 2 образца 4 образца От 3 до 8 серий по 3 образца в каждой ⁴ Требуется 1 поперечный макрошлиф
2	Т-образное соединение листов с разделкой кромок (с полным проваром) — см. рис. 6.3.1.5. Узел сочленения труб с разделкой кромок на приварном патрубке (с проваром) — см. рис. 6.3.1.6	Внешний осмотр и измерение Контроль на предмет выявления поверхностных трещин ² Контроль ультразвуковым методом ^{1,6} Определение твердости ⁵ Контроль макрошлифов Дополнительные испытания ⁸	100 % длины шва 100 % длины шва 100 % длины шва 1 или 2 образца ⁷ 2 или 3 поперечных макрошлифа ⁷
3	Т-образное соединение листов без разделки кромок (сварка угловым швом/калибром) — см. рис. 6.3.1.4. Узел сочленения труб без разделки кромок на приварном патрубке (без провара) — см. рис. 6.3.1.6	Внешний осмотр и измерение Контроль на предмет выявления поверхностных трещин ² Определение твердости ⁵ Контроль макрошлифов Испытание на излом Дополнительные испытания ⁸	100 % длины шва 100 % длины шва 1 или 2 образца ⁷ 2 или 3 поперечных макрошлифа ⁷ Требуется для пробы соединения листов
4	Проба Тэккен	Внешний осмотр и измерение на предмет выявления поверхностных трещин Контроль макрошлифов испытываемого сварного шва на предмет выявления трещин	100 % длины шва 4 поперечных макрошлифа в случае отсутствия видимых поверхностных трещин сварного шва

¹Контроль ультразвуковым методом не должен применяться для толщин основного металла $t < 10$ мм, а также для аустенитных и аустенитно-ферритных сталей (группы 8 и 10 согласно ИСО/ТР 15608).
²Для магнитных материалов применяются контроль магнитопорошковым или капиллярным методом, для немагнитных — только капиллярный.
³Согласно требованиям 6.4.4.2.
⁴В соответствии с требованиями 6.4.4.4.
⁵Определение твердости требуется выполнять в случаях, регламентированных требованиями 6.4.4.5.
⁶Для труб с наружным диаметром $D \leq 50$ мм проведение контроля ультразвуковым методом не требуется. При отсутствии технической возможности проведения контроля ультразвуковым методом на трубах с наружным диаметром $D \geq 50$ мм должен быть выполнен радиографический контроль на максимально возможной длине шва.
⁷В соответствии со схемой отбора образцов для испытаний согласно рис. 6.4.2-2 — 6.4.2-5.
⁸В тех случаях, когда технологический процесс сварки согласно пСПС не подвергается испытанию по одобрению другими способами, должны быть выполнены дополнительные испытания механических свойств на пробе стыкового сварного соединения с идентичной разделкой кромок.

6.4.2 Требованию по отбору образцов для механических испытаний.

Отбор образцов для проведения механических испытаний должен выполняться после проведения неразрушающего контроля проб сварных соединений и положительной оценке его результатов, в объеме требований табл. 6.4.1.1. Если возможно, отбор образцов следует выполнять из мест пробы, в которых были обнаружены допустимые для соответствующих методов неразрушающего контроля дефекты.

Расположение мест отбора образцов из проб сварных соединений для выполнения механических испытаний должно соответствовать рис. 6.4.2-1 — 6.4.2-5. Расположение мест отбора образцов из пробы Тэккен должно соответствовать рис. 6.4.2-6.




Рис. 6.4.2-1

Схема отбора образцов для механических испытаний из пробы стыкового сварного соединения:

- T_1 и T_2 — поперечные плоскоразрывные образцы на статическое растяжение;
- P_1 и P_3 — образцы на статический изгиб с растяжением верха шва или два образца на боковой изгиб;
- P_2 и P_4 — образцы на статический изгиб с растяжением корня шва или два образца на боковой изгиб;
- L — продольный цилиндрический образец на растяжение, если требуется;
- KV_{WM} — образцы на ударный изгиб с надрезом по центру шва;
- KV_{FL} — образцы на ударный изгиб с надрезом по линии оплавления;
- KV_{HAZ} — образцы на ударный изгиб с надрезом по ЗТВ;
- M — макрошлиф для металлографических исследований и замеров твердости;
- t — толщина металла пробы




Рис. 6.4.2-2

Схема отбора образцов для механических испытаний из пробы стыкового сварного соединения труб




Рис. 6.4.2-3

Схема отбора образцов для механических испытаний от пробы таврового соединения листов угловым швом без разделки кромок:

1 — отход 50 мм; 2 — макрошлиф; 3 — макрошлиф и образец для замеров твердости (совмещены на одном образце); 4 — направление сварки; 5 — образцы для испытаний на излом




Рис. 6.4.2-4

Схема отбора образцов для механических испытаний от пробы таврового соединения листов со сплошным проваром:

1 — отход 50 мм; 2 — макрошлиф; 3 — макрошлиф и образец для замеров твердости (совмещены на одном образце); 4 — направление сварки




Рис. 6.4.2-5

Схема отбора образцов для механических испытаний от пробы узла сочленения труб:

A_1 (12 ч) — место отбора макрошлифа и образца для замеров твердости (совмещены на одном образце);

A (6 ч) — место отбора макрошлифа и образца для замеров твердости (совмещены на одном образце);

B (9 ч) или B_1 (3 ч) — место отбора макрошлифа




Рис. 6.4.2-6

Схема отбора образцов:

1 — резка в направлении ширины образца; 2 — положение проверяемого сечения

6.4.3 Неразрушающий контроль.

6.4.3.1 Пробы сварных соединений перед вырезкой образцов должны быть подвергнуты неразрушающему контролю в объеме требований табл. 6.4.1.1. В том случае, если требуется или задана спецификацией любая термообработка после сварки, то неразрушающий контроль должен выполняться после ее завершения. Для сталей высокой прочности, соответствующих требованиям 3.16 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов с пределом текучести 420 МПа и выше, неразрушающий контроль должен выполняться как минимум через 48 ч после завершения сварки, за исключением случая применения термообработки после сварки. Общие требования к проведению и основным параметрам неразрушающего контроля проб сварных соединений должны соответствовать требованиям 3.2 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов с учетом требований к приемлемому уровню качества оценки дефектов (см. 6.4.3.2).

6.4.3.2 В том случае, если это не противоречит условиям контракта или спецификации на изготовление конкретной продукции, оценка качества проб сварных соединений по результатам контроля неразрушающими методами испытаний должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта ИСО 5817 для приемлемого уровня качества В. При этом для наружных дефектов, связанных с превышением размеров шва (превышение высоты и ширины усиления стыкового шва, превышение расчетной толщины углового шва, чрезмерное усиление корня одностороннего стыкового шва), допустимым является снижение критериев оценки до уровня качества С.

При выполнении контроля конкретными методами неразрушающих испытаний должны соблюдаться требования стандарта ИСО 17635 к классу контроля и уровню качества:

для контроля внешним осмотром и измерением — уровень качества В согласно ИСО 5817, методика проведения согласно ИСО 17637 (класс контроля не регламентируется);

для магнитопорошкового контроля — уровень качества 2Х согласно ИСО 23278, методика проведения согласно ИСО 17638 (класс контроля не регламентируется);

для радиографического контроля — приемлемый уровень 1 согласно ИСО 10675-1, методика проведения согласно ИСО 17636 (класс контроля В);

для ультразвукового контроля — приемлемый уровень 2 согласно ИСО 11666 (с учетом требований 3.4.6 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов), методика проведения согласно ИСО 17640 (уровень контроля В).

6.4.4 Механические испытания.**6.4.4.1 Испытания образцов на статическое растяжение.**

Из проб стыковых соединений листов и труб должны быть испытаны по два плоскоразрывных образца на растяжение с размерами согласно указаниям рис. 6.4.4.1-1 или 6.4.4.1-2.




Рис. 6.4.4.1-1

Поперечный образец для испытаний на статическое растяжение пластин:

L_s — наибольшая ширина шва (верх шва); $L_c = L_s + 60$ мм — длина рабочей части образца;
 L_0 — длина расчетной части образца; b — ширина рабочей части образца определяется соотношением
 $b = 12$ мм для $t_s \leq 2$ мм и $b = 25$ мм для $t_s > 2$ мм; $b_1 \geq (b + 12)$ мм — ширина захватной части образца;
 t_s — толщина образца; $R \geq 25$ мм — радиус перехода от рабочей части образца к захватывающей




Рис. 6.4.4.1-2

Поперечный образец для испытаний на статическое растяжение из стыкового соединения труб:

L_s — наибольшая ширина шва (верх шва); $L_c \geq L_s + 60$ мм — длина рабочей части образца;
 L_0 — длина расчетной части образца; b — ширина рабочей части образца определяется соотношением
 $b = 6$ мм для $D \leq 50$ мм, $b = 12$ мм для $50 < D \leq 168,3$ мм и $b = 25$ мм для $D > 168,3$ мм;
 $b_1 \geq (b + 12)$ мм — ширина захватной части образца;
 t_s — толщина образца; $R \geq 25$ мм — радиус перехода от рабочей части образца к захватывающей

Толщина испытательного образца t_s должна быть, как правило, равна толщине основного металла (см. рис. 6.4.4.1-3, а). Если требуется испытание всего сечения сварного шва при толщине металла более 30 мм, должно быть вырезано несколько образцов таким образом, чтобы перекрыть всю толщину шва (см. рис. 6.4.4.1-3, б). В этом случае расположение каждого образца должно быть указано в протоколе испытаний.

Для труб с наружным диаметром $D > 50$ мм усиление шва должно быть удалено с обеих сторон таким образом, чтобы образец имел толщину равную толщине стенки трубы.

Для труб с наружным диаметром $D \leq 50$ мм и цельнотянутых труб малого диаметра усиление шва может быть снято на внутренней поверхности трубы.




Рис. 6.4.4.1-3

Рис. 6.4.4.1-3 Примеры расположения испытательных образцов по сечению сварного соединения:

- a* — испытание полного сечения основного металла $t_s = t$,
б — испытание нескольких образцов по сечению при $t > 30$ мм

Если для сварки проб применялись сварочные материалы, не имеющие Свидетельства об одобрении, должны быть дополнительно изготовлены и испытаны один или два (в зависимости от способа сварки) продольных цилиндрических образца на растяжение согласно рис. 6.4.4.1-4 с диаметром рабочей части 10 мм. Допускаются следующие варианты отбора образцов для испытаний:

из пробы стыковых соединений, если размеры рабочей части образцов вписываются в поперечное сечение шва, согласно указаниям рис. 6.4.4.1-5;

из дополнительно изготовленной пробы наплавленного металла, отвечающей требованиям 5.4.2 для соответствующих сварочных материалов и способов сварки.

Примечание. В случае отбора образцов из пробы стыкового сварного соединения допускается применение пропорциональных цилиндрических образцов с диаметром рабочей части 6 мм, если рабочая часть образцов диаметром 10 мм не вписывается в поперечное сечение шва.




Рис. 6.4.4.1-4

Продольный цилиндрический образец на растяжение металла шва:

- $d = 10$ мм — диаметр рабочей части образца; $L_o = 5d$ — длина расчетной части образца;
 $L_c = L_o + d$ — длина рабочей части образца; $R = 10$ мм — радиус перехода от рабочей части к головке образца




Рис. 6.4.4.1-5

Схема вырезки продольных цилиндрических образцов на растяжение:

- a* — из одностороннего шва; *б* — из двухстороннего шва

6.4.4.2 Испытания образцов на статический изгиб.

Из проб стыковых соединений листов и труб должны быть испытаны четыре поперечных образца на статический изгиб с размерами согласно рис. 6.4.4.2-1:

для толщин основного металла $t < 12$ мм испытаниям подвергаются по два образца с растяжением корня и поверхности шва;

для толщин основного металла $12 \leq t < 20$ мм взамен испытаний образцов с растяжением корня и поверхности шва допускается подвергать испытаниям четыре образца на боковой изгиб;

для толщин основного металла $t \geq 20$ мм испытаниям подвергаются четыре образца на боковой изгиб.




Рис. 6.4.4.2-1

Образцы для испытаний на статический изгиб:

а) при $t < 12$ мм (образцы с растяжением корня и поверхности шва) $a = t$, $b = 30$ мм;

б) при $t \geq 20$ мм (образцы на боковой изгиб) $a = 10$ мм, $b = t$;

в) при $12 \leq t < 20$ допускается применение образцов типа а) или б);

t — толщина металла испытываемой пробы

Верхняя и нижняя поверхности сварного шва должны быть сняты посредством зачистки или механической обработки заподлицо с поверхностью основного металла. Кромку образцов со стороны растяжения допускается скруглять радиусом не более 2 мм.

Схема проведения испытаний показана на рис. 6.4.4.2-2. В случае применения методики испытаний оборачиванием образца вокруг оправки, длина образца может быть больше, чем $11a$.

При испытаниях образцов на боковой изгиб с толщиной основного металла $t \geq 40$ мм допускается разделение образца на две части шириной $b \geq 20$ мм.

При испытании разнородных сварных соединений испытания поперечных гибовых образцов заменяются по согласованию с Регистром на испытание продольных образцов (см. рис. 6.4.4.2-3) в том же количестве и ориентацией зоны растяжения (корень шва и верх шва).




Рис. 6.4.4.2-2

Схема проведения испытаний образцов на статический изгиб:

a — трехточечным изгибом; б) — оборачиванием образца вокруг оправки

Обозначения: D — диаметр оправки; $L_f = D + 3a$ — свободный проход между роликами;

$L \approx 9a + D$ — для метода а) или $L \approx 11a$ — для метода б) — длина образца;

$L_s = L_f + d$ — расстояние между опорными роликами; d — диаметр опорных роликов




Рис. 6.4.4.2-3

Образец с продольным швом для испытаний на статический изгиб разнородных сварных соединений:

A и *B* — части пробы из стали различных классов или категорий;

$L \approx 9a + D$ — для метода *a*) или $L \approx 11a$ — для метода *б*);

L — длина образца; $a = t$; $b = (l_w + 20)$ мм для $t \leq 20$ мм и $b = (l_w + 30)$ мм для $t > 20$ мм

6.4.4.3 Испытания образцов на статический излом.

Сплошность металла швов тавровых соединений листов, выполненных однократным угловым швом без разделки кромок, должна проверяться путем испытаний на статический излом с растяжением корня шва от двух (для ручной и полуавтоматической сварки) до шести образцов (для автоматической сварки).

Для испытаний применяются образцы длиной 100 — 120 мм. Каждый образец должен быть подвергнут испытаниям в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9017 или аналогичных национальных стандартов.

Для обеспечения разрушения углового шва по критическому сечению допускается выполнять продольный надрез по поверхности шва (см. рис. 6.4.4.3) или надпилы глубиной около 5 мм на торцевых поверхностях образца.





Рис. 6.4.4.3

Образец на статический излом углового шва с продольным прямоугольным надрезом типа "q" согласно требованиям международного стандарта ISO 9017

6.4.4.4 Испытания образцов на ударный изгиб.

Размеры образцов для испытаний на ударный изгиб должны соответствовать рис. 6.4.4.4-1. Испытательные машины должны иметь энергию разрушения не менее 300 Дж при испытаниях образцов из стали и не менее 150 Дж при испытаниях образцов из цветных металлов, отвечать требованиям стандарта ИСО 148 или соответствующих международных и национальных стандартов. Температура образцов при испытаниях, за исключением комнатной, не должна отличаться от номинальной более чем на ± 2 °C.


Число серий из трех образцов, а также расположение надреза на образцах каждой серии должны соответствовать рис. 6.4.4.4-2, 6.4.4.4-3 или рис. 6.4.4.4-4 в зависимости от толщины металла проб, погонной энергии сварки или категории основного металла.



Параметр	Номинальный размер	Допускаемое отклонение
Длина L , мм	55	$\pm 0,60$
Высота a , мм	10	$\pm 0,06$
Ширина b , мм		
стандартный образец	10	$\pm 0,11$
неполноразмерный образец	7,5	$\pm 0,11$
неполноразмерный образец	5,0	$\pm 0,06$
Угол V-образного образца γ , град	45	± 2
Высота образца в месте надреза h , мм	8	$\pm 0,06$
Радиус закругления основания надреза образца r , мм	0,25	$\pm 0,025$
Расстояние от плоскости симметрии надреза до конца образца $l/2$, мм	27,5	$\pm 0,040$
Угол между плоскостью симметрии надреза и осью образца θ , град	90	± 2

Рис. 6.4.4.4-1

Образец с V-образным надрезом (Шарпи) для испытаний на ударный изгиб



Примечание (1): Для технологии односторонней сварки толщин выше 20 мм требуется испытание дополнительной серии образцов по линии "а" со стороны корня шва.




Рис. 6.4.4.4-2

Схема вырезки и расположения надреза на образцах для испытаний на ударный изгиб для технологических процессов сварки с погонной энергией ≤ 50 кДж/см:
 a — надрез по центру шва (WM); b — надрез по линии сплавления (FL);
 c — надрез по ЗТВ на расстоянии 2 мм от линии сплавления ($FL + 2$)




Рис. 6.4.4.4-3

Схема вырезки и расположения надреза на образцах для испытаний на ударный изгиб для технологических процессов сварки с погонной энергией $> 50 \text{ кДж/см}$:

- a — надрез по центру шва (WM); b — надрез по линии сплавления (FL);
- c — надрез по зоне ЗТВ на расстоянии 2 мм от линии сплавления ($FL + 2$);
- d — надрез по ЗТВ на расстоянии 5 мм от линии сплавления ($FL + 5$);
- e — надрез по ЗТВ на расстоянии 10 мм от линии сплавления ($FL + 10$).




Рис. 6.4.4.4-4

Схема вырезки и расположения надреза на образцах для испытаний на ударный изгиб

- для технологических процессов сварки сталей высокой прочности: a — надрез по центру шва (WM);
- b — надрез по линии сплавления (FL); c — надрез по ЗТВ на расстоянии 2 мм от линии сплавления ($FL + 2$);
 - d — надрез по ЗТВ на расстоянии 5 мм от линии сплавления ($FL + 5$).

6.4.4.5 Требования по замерам твердости.

Определение твердости является обязательным видом испытаний при одобрении технологических процессов сварки судостроительных сталей с пределом текучести $R_{eH} \geq 355 \text{ МПа}$, а также сталей высокой прочности всех категорий.

Требования по замерам твердости также должно выполняться в следующих случаях:

для сварных соединений трубопроводов из сталей с $C_{eq} > 0,41 \%$;

для сварных соединений поковок и отливок из сталей подгруппы 1.1 (см. табл. 4.3.3.1-1) с содержанием углерода $C > 0,18 \%$ и толщиной свариваемых элементов $t > 40 \text{ мм}$;

для сварных соединений сталей подгрупп 1.2 (с $R_{eH} = 360$ МПа), 1.3, 1.4, а также групп 2 — 7 и 9 — 11 (см. табл. 4.3.3.1-1).

Определение твердости металла сварных соединений (HV10) должно выполняться на поперечных макрошлифах в соответствии с рис. 6.4.4.5-1 — 6.4.4.5-6. При этом твердость каждой зоны сварного соединения (шва, зоны термического влияния, основного металла) должна определяться на основании не менее трех замеров по обе стороны от осевой линии шва. В зоне термического влияния точка первого замера должна располагаться как можно ближе к линии сплавления. Расстояние между точками замеров твердости должно составлять не менее 1,0 мм для шкалы HV10.




Рис. 6.4.4.5-1

Схема расположения линий замеров твердости в стыковых соединениях:
а) односторонних одно- и многопроходных; б) двухсторонних одно- и многопроходных




Рис. 6.4.4.5-2

Схема расположения точек замеров твердости в стыковых соединениях:
1 — основной металл за пределами ЗТВ; 2 — зона термического влияния; 3 — металл шва;
 L — минимальное расстояние между точками замеров твердости:
 $L = 1,0$ мм для HV10 и $L = 0,7$ мм для HV5

6.4.4.6 Требования к изготовлению и контролю макрошлифов.

Испытываемые образцы должны быть отшлифованы и протравлены с одной стороны таким образом, чтобы шов, линия сплавления и зона термического влияния были ясно различимы.

Кроме шва и ЗТВ контроль поверхности макрошлифа должен включать около 10 мм основного металла, не претерпевшего структурных изменений.

Контроль микроструктуры сварных соединений выполняется только по требованию Регистра, а требования к методике испытаний и оценке результатов подлежат согласованию в каждом конкретном случае.

6.4.4.7 Требования по оценке результатов механических испытаний.

6.4.4.7.1 Величина временного сопротивления разрыву при испытаниях поперечных плоскоразрывных образцов из стыковых сварных соединений судостроительных сталей нормальной,




Рис. 6.4.4.5-3

Схема расположения линий замеров твердости в тавровых соединениях со сплошным проваром




Рис. 6.4.4.5-4

Схема расположения точек замеров твердости в тавровых соединениях со сплошным проваром




Рис. 6.4.4.5-5

Схема расположения линий замеров твердости в тавровых соединениях без разделки кромок, выполненных угловым швом




Рис. 6.4.4.5-6

Схема расположения точек замеров твердости в тавровых соединениях без разделки кромок, выполненных угловым швом

повышенной и высокой прочности должна быть не менее значений, регламентированных табл. 6.4.4.7.1. В остальных случаях величина временного сопротивления разрыву при испытаниях должна быть не менее значений, регламентированных частью XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов или требованиями признанных Регистром национальных/международных стандартов для соответствующего основного металла с учетом его толщины.

Для разнородных сварных соединений значение минимального временного сопротивления устанавливается для материала наименьшей категории прочности.

В случае испытаний пропорциональных продольных цилиндрических образцов величина значений механических свойств металла шва должна соответствовать требованиям части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов для соответствующих категорий сварочных материалов, а также значениям, приведенным в табл. 6.4.4.7.1.

Таблица 6.4.4.7.1

Требования к результатам испытаний образцов сварных соединений сталей нормальной, повышенной и высокой прочности

Категория свариваемой стали	Испытания на растяжение, min				Испытания на изгиб ¹		Определение твердости HV10, max
	Поперечные образцы, <i>R_m</i> , МПа	Продольные цилиндрические образцы			Диаметр оправки, <i>D</i>	Угол загиба, <i>α</i> , град	
		<i>R_m</i> , МПа	<i>R_{eH}</i> , МПа	<i>A₅</i> , %			
A — E	400	400 — 560	305	22	4 <i>t</i>	180	Не нормируется
A32 — F32	440	490 — 660	375	22	4 <i>t</i>	180	Не нормируется
A36 — F36	490	490 — 660	375	22	4 <i>t</i>	180	350
A40 — F40	510	510 — 690	400	22	4 <i>t</i>	180	350
A420 — F420(W)	530	530 — 680	420	20	5 <i>t</i>	180	350
A460 — F460(W)	570	570 — 720	460	20	5 <i>t</i>	180	420
A500 — F500(W)	610	610 — 770	500	18	5 <i>t</i>	180	420
A550 — F550	670	670 — 830	550	18	6 <i>t</i>	180	420
A620 — F620	720	720 — 890	620	18	6 <i>t</i>	180	420
A690 — F690	770	770 — 940	690	17	6 <i>t</i>	180	420

¹*t* — толщина образца для испытаний на изгиб.

¹t — толщина образца для испытаний на изгиб.

6.4.4.7.2 При проведении испытаний на статический изгиб соотношение диаметра оправки к толщине образца (D/t) должно быть увеличено на 1,0 по отношению к значениям, регламентированным в разд. 4 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов для одобрения соответствующих категорий сварочных материалов (см. табл. 6.4.4.7.1). В случаях, не регламентированных в табл. 6.4.4.7.1, необходимо руководствоваться следующими требованиями:

для сталей с номинальным значением относительного удлинения $A_5 \geq 20$ % диаметр пуансона или внутреннего ролика D должен быть равен $4t$;

для основного металла с относительным удлинением $A_5 < 20$ % следует руководствоваться зависимостью

$$D = \frac{(100 \times t)}{A_5} - t,$$

где D — диаметр пуансона или внутреннего ролика, мм;
 t — толщина образца для испытаний на статический изгиб, мм;
 A_5 — минимальное значение относительного удлинения при растяжении согласно спецификации на материал (номинальное значение), %.

Испытания должны выполняться до достижения угла загиба 180° . Поверхность образца после испытаний не должна иметь дефектов с размером в любом направлении более 3 мм. Дефекты большего размера появившиеся на кромках образца должны быть исследованы и оценены в каждом конкретном случае.

Результаты испытаний на статический изгиб образцов с продольным швом подлежат согласованию с Регистром в каждом конкретном случае. При этом рекомендуется принимать за основу изложенные выше соотношения применительно к материалу с меньшим значением номинального значения относительного удлинения A_5 .

6.4.4.7.3 Поверхность излома образцов при испытании швов тавровых соединений на статический излом должна быть проверена на наличие недопустимых внутренних дефектов (одиночные поры и групповая пористость, шлаковые включения, несплавления и трещины), а также на величину проплавления корневой части шва. Оценка выявленных дефектов выполняется по уровню качества В стандарта ИСО 5817 (EN 25817).

6.4.4.7.4 Для сварных соединений сталей нормальной, повышенной и высокой прочности требования к результатам испытаний на ударный изгиб должны отвечать требованиям табл. 6.4.4.7.4.

Для соединений между сталями разных категорий образцы должны отбираться со стороны соединения с более низкой категорией/градацией стали по ударной вязкости. Температура и результаты испытаний на ударный изгиб должны соответствовать требованиям для этой более низкой категории/градации стали.

В том случае, когда для сварки проб применяется более одного способа сварки или сварочного материала, образцы на ударный изгиб должны отбираться из каждой зоны сварного соединения, в которой эти способы сварки или сварочные материалы применялись. Данное требование не применяется для способов сварки или сварочных материалов применяемых исключительно для выполнения первого или корневого прохода шва.

Испытания на неполноразмерных образцах должны выполняться в соответствии с требованиями 2.2.3.1 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов. В особых случаях, когда назначение категории сварочных материалов не соответствует требованиям табл. 2.2.4 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов (например, для конструкций ПБУ и МСП) результаты и температура испытаний образцов на ударный изгиб должны отвечать требованиям разд.4 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов для соответствующей категории сварочных материалов применительно к металлу шва и линии сплавления, а для металла зоны термического влияния — требованиям 3.2 и 3.5 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов для стали соответствующей категории с учетом направления проката при сварке пробы. При этом для сварных соединений стали градации F Регистр может потребовать испытаний дополнительной серии

Таблица 6.4.4.7.4

Требования к проведению испытаний на ударный изгиб для стыковых сварных соединений сталей нормальной, повышенной и высокой прочности ($t \leq 50$ мм)¹

Категория свариваемой стали	Работа удара металла шва KV , min, Дж				Работа удара металла линии сплавления и ЗТВ KV , min, Дж		
	Температура испытаний, С°	Электроды и сочетания для полуавтоматической сварки		Сочетания для автоматической сварки	Температура испытаний, С°	KV_T	KV_L
		Нижнее, горизонтальное и потолочное положения	Вертикальное положение				
A	+ 20	47	34	34	+ 20	—	27 ^{1,2}
B	0				0		
D	0				0	—	47 ^{1,2}
E	— 20				— 20		
A32, A36	+ 20		39	39	+ 20	—	47 ^{1,2}
D32, D36	0				0		
E32, E36	— 20				— 20		
F32, F36	— 40				— 40		
A40	+ 20		42	42	+ 20	—	47 ^{1,2}
D40	0				0		
E40	— 20				— 20		
F40	— 40				— 40		
A420, A420W	— 20		46	46	0	28	42 ³
D420, D420W	— 20				— 20		
E420, E420W	— 40				— 40		
F420, F420W	— 60				— 60		
A460, A460W	— 20	47	50	50	0	31	46 ³
D460, D469W	— 20				— 20		
E460, E460W	— 40				— 40		
F460, F460W	— 60				— 60		
A500, A500W	— 20	55	55	55	0	33	50 ³
D500, D500W	— 20				— 20		
E500, E500W	— 40				— 40		
F500, F500W	— 60				— 60		
A550	— 20	62	62	62	0	37	55 ³
D550	— 20				— 20		
E550	— 40				— 40		
F550	— 60				— 60		
A620	— 20	69	69	69	0	41	62 ³
D620	— 20				— 20		
E620	— 40				— 40		
F620	— 60				— 60		
A690	— 20	69	69	69	0	46	69 ³
D690	— 20				— 20		
E690	— 40				— 40		
F690	— 60				— 60		

¹ При толщине проката свыше 50 мм требования к результатам испытаний на ударный изгиб назначаются с учетом табл. 3.2.2.-1, табл. 3.2.3, табл. 3.5.2.3 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов и подлежат дополнительному согласованию с Регистром.
² В соответствии с 3.2.3 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, как правило, при поставках стали испытания на ударный изгиб выполняются только на продольных образцах KV_L (результаты испытаний на поперечных образцах должны быть гарантированы изготовителем), если иное не оговорено потребителем и не согласовано Регистром.
³ В соответствии с 3.13.3 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов испытания на ударный изгиб листовой и широкополосной стали высокой прочности шириной более 600 мм, если Регистром не оговорено иное, проводятся на поперечных образцах KV_T . Для проката с другой формой сечения испытания на ударный изгиб выполняются на продольных образцах KV_L .

образцов с расположением надреза в зоне термического влияния на расстоянии 5 мм от линии сплавления независимо от погонной энергии сварки (см. рис. 6.4.4.4-4).

Для стальных отливок и поковок испытания на ударный изгиб для линии сплавления и зоны термического влияния должны выполняться в соответствии с требованиями к основному металлу в 3.7 и 3.8 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов. Испытания для металла шва выполняются применительно к категории сварочных материалов, установленной документацией, одобренной Регистром, для конкретного изделия или конструкции.

Для коррозионно-стойких сталей испытаний на ударный изгиб при одобрении технологических процессов сварки проводятся по согласованию с Регистром в том случае, если этот вид испытаний предусмотрен для основного металла правилами или документацией, одобренной Регистром, для конкретной продукции (например, для отливок гребных винтов из коррозионностойких сталей согласно требованиям 3.12 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов). Если не согласовано иное, температура и критерии оценки результатов испытаний на ударный изгиб должны соответствовать аналогичным значениям регламентированным для основного металла.

6.4.4.7.5 Результаты замеров твердости должны отвечать следующим требованиям:

для судостроительных сталей повышенной и высокой прочности максимальные значения твердости не должны превышать значений указанных в табл. 6.4.4.7.1;

в остальных случаях следует руководствоваться требованиями международного стандарта ИСО 15614-1, приведенными в табл. 6.4.4.7.5, если в контрактной документации не оговорено иное.

Таблица 6.4.4.7.5

Допустимые значения максимальных значений твердости (HV10)

Группа стали по стандарту ИСО/ТР 15608	Без термообработки	После термообработки
1 ¹ , 2	380	320
3 ²	450	380
4, 5	380	320
6	—	350
9.1	350	300
9.2	450	350
9.3	450	350

¹Если определение твердости требуется (см. 6.4.4.5).
²Для сталей с пределом текучести $R_{eH} > 890$ МПа значения устанавливаются отдельным согласованием.

6.4.4.7.6 Осмотр макрошлифов должен включать контроль формы и геометрических размеров шва, а также выявление следующих дефектов:

- трещин;
- непроваров;
- неславлений;
- недопустимых подрезов;
- недопустимых внутренних дефектов (поры и шлаковые включения).

Оценка выявленных дефектов должна выполняться в соответствии с требованиями 6.4.3.

6.4.4.8 Испытание на сопротивляемость образованию холодных трещин.

6.4.4.8.1 Испытываемый сварной шов должен быть проверен на наличие поверхностных трещин визуально согласно ИСО 17637 (класс контроля не регламентируется). В случае наличия видимых поверхностных трещин, испытание считается давшим неудовлетворительные результаты. Если трещин не обнаружено, то необходимо провести исследования контрольных образцов сварного шва на макрошлифах.

Примечание. При невозможности идентифицировать видимый дефект как трещину необходимо продолжить исследование контрольных образцов сварного шва на макрошлифах.

6.4.4.8.2 Поверхности макрошлифов должны быть подготовлены согласно 6.4.4.6 и осмотрены на предмет наличия возможных трещин. Осмотр проводится через оптический прибор с увеличением не менее $\times 50$. Вывод об отсутствии трещин на образцах подтверждают при увеличении не менее $\times 200$. Возможны следующие 3 варианта результатов осмотра:

1 трещин на макрошлифах не обнаружено, испытание считается давшим удовлетворительные результаты;

2 на макрошлифах обнаружены трещины длиной менее 0,5 мм включительно, испытание считается давшим удовлетворительные результаты;

3 на макрошлифах обнаружены трещины длиной более 0,5 мм, испытание считается давшим неудовлетворительные результаты.

Примечание. При наличии трещин в ближайших к крепежным швам сечениях первого и последнего контрольных образцов, необходимо визуально оценить площадь наплавленного металла, которая не должна быть существенно меньше площади сечения наплавленного металла с противоположной стороны, указанного контрольного образца. В противном случае следует провести повторное шлифование контрольного образца со стороны сечения с меньшей площадью наплавленного металла до площади близкой к шву с обратной стороны и провести повторную проверку на наличие трещин.

6.4.4.8.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний необходимо внести изменения в пСПС в технологию сварки. При внесении изменений в технологию сварки необходимо провести повторные испытания на сопротивление образованию холодных трещин.

Примечание. Повышение сопротивления образованию холодных трещин может быть обеспечено за счет применения предварительного подогрева, увеличения погонной энергии сварки, использования более «мягких» пластичных сварочных материалов и др.

При выборе температуры подогрева, допускается руководствоваться:

1 табл. 6.4.4.8.3;

2 рекомендациями по сварке металлических материалов Британского стандарта EN 1011- 2, где учтено влияние на температуру подогрева (T_p), углеродного эквивалента (CET), толщины пластины (d), содержания диффузионного водорода в металле сварного шва (HD) и погонной энергии сварки (Q) в следующей формуле:

$$T_p = 697 \times CET + 160 \times \lg(d/35) + 62 \times HD \cdot 0,35 + (53 \times CET - 32) \times Q - 328 \text{ (}^\circ\text{C)}.$$

Это соотношение действительно для конструкционных сталей с параметрами:

YS до 1000 МПа;

CET=от 0,2 до 0,5 %;

d =от 10 до 90 мм;

HD=от 1 до 20 мл/100 г;

Q =от 0,5 до 4,0 кДж/мм.

При назначении температуры предварительного подогрева по приведенным рекомендациям из двух температур выбирается наименьшая. При получении неудовлетворительного результата испытаний (трещины в пробе) необходимо увеличивать температуру предварительного подогрева вплоть до межваликовой температуры в соответствии с пСПС.

Таблица 6.4.4.8.3

Требования по температуре подогрева при сварке сталей высокой прочности

Категория свариваемой стали	Толщина металла, мм	Температура окружающего воздуха, °С	Содержание диффузионного водорода в наплавляемом металле, см ³ /100 г	Минимальная температура подогрева, °С
(A/F)690	До 130	От 0 и выше	До 3,0 (НЗ) Свыше 3,0 до 5,0 (Н5)	80 100
		От 0 до – 10	До 3,0 (НЗ) Свыше 3,0 до 5,0 (Н5)	120 130
		От – 11 до – 15	До 3,0 (НЗ)	На основании рекомендаций изготовителя, согласованных с РС
(A/F)690 и (A/F)550	До 40	От 0 и выше	До 3,0 (НЗ) Свыше 3,0 до 5,0 (Н5)	40 60
		От 0 до – 15	До 3,0 (НЗ) Свыше 3,0 до 5,0 (Н5)	80 100
		От – 16 до – 20	До 3,0 (НЗ)	На основании рекомендаций изготовителя, согласованных с РС
	41 — 100	От 0 и выше	До 3,0 (НЗ) Свыше 3,0 до 5,0 (Н5)	60 100
		От 0 до – 15	До 3,0 (НЗ) Свыше 3,0 до 5,0 (Н5)	120 120
		От – 16 до – 20	До 3,0 (НЗ)	На основании рекомендаций изготовителя, согласованных с РС
(A/F)500	До 40 вкл.	От 0 и выше	До 3,0 (НЗ) Свыше 3,0 до 5,0 (Н5) Свыше 5,0 до 10,0 (Н10)	Без подогрева 40 60
		Ниже 0 до – 15	До 3,0 (НЗ) Свыше 3,0 до 5,0 (Н5)	60 80
		Ниже – 15 до – 20	До 3,0 (НЗ)	100
	Свыше 40 до 100 вкл.	От 0 и выше	До 3,0 (НЗ) Свыше 3,0 до 5,0 (Н5)	60 80
		Ниже 0 до – 15	До 3,0 (НЗ) Свыше 3,0 до 5,0 (Н5)	80 100
		Ниже – 15 до – 20	До 3,0 (НЗ)	На основании рекомендаций изготовителя, согласованных с РС

Примечания: 1. Таблица устанавливает минимальный уровень требований к температуре подогрева и межпроходной температуре для закаленной и отпущенной стали по показателю склонности к образованию холодных трещин.

2. Для сталей категорий (A/F)500, изготовленных с применением термомеханической обработки с ускоренным охлаждением и имеющих $C_{\text{экв}} \leq 0,41$ %, допускаются более низкие температуры подогрева и межпроходные температуры.

3. Фактические значения температур подогрева и межпроходной температуры подлежат одобрению Регистром на основании испытаний по одобрению технологических процессов сварки, включающих контроль всех ограничивающих параметров для конкретного проекта (максимальная твердость зоны термического влияния, шва и т.п.).

4. Подогрев перед сваркой регламентируется для способов сварки с величиной погонной энергии не превышающей 3,5 кДж/мм.

5. Сварка сталей с пределом текучести более 690 МПа выполняется при положительных температурах (выше 0 °С), в случаях выполнения сварочных работ при отрицательных температурах (в интервале от 0 °С до – 10 °С) низколегированными сварочными материалами значения минимальной температуры подогрева увеличиваются на 50 °С. При температурах от – 10 °С до – 25 °С сварка выполняется исключительно аустенитными сварочными материалами с предварительным подогревом кромок не менее 40 °С.

6.5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

6.5.1 Если результаты неразрушающего контроля сварной пробы не удовлетворительны, должна быть изготовлена и подвергнута аналогичным испытаниям одна дополнительная проба. Если дополнительная проба бракуется по тем же причинам, что и первая, то пСПС и аттестуемая технология считаются непригодными для применения в производстве без внесения изменений, позволяющих обеспечить необходимое качество сварных соединений.

6.5.2 Если какой-либо образец не выдержал механических испытаний только по причине наличия дефектов шва, то должны быть изготовлены и подвергнуты аналогичным испытаниям два дополнительных образца на каждый забракованный. Образцы для повторных испытаний могут отбираться от той же пробы, при наличии достаточного запаса металла, или от новой дополнительно сваренной пробы. Если любой из этих дополнительных образцов не подтвердил соответствие установленным требованиям, то пСПС и технология сварки считаются непригодными для применения в производстве без внесения изменений, позволяющих обеспечить необходимое качество сварных соединений.

6.5.3 Если результаты испытаний образцов на растяжение не соответствуют установленным требованиям по причинам, не обусловленным наличием дефектов сварки, необходимо провести повторное испытание на удвоенном числе образцов. Образцы для повторных испытаний отбираются от той же пробы, при наличии достаточного запаса металла, или от новой дополнительно сваренной пробы. В том случае если оба дополнительных образца показали при испытаниях удовлетворительные результаты, то общий результат испытаний на растяжение считается положительным. Если один или оба дополнительных образца не выдержали повторных испытаний, то пСПС и технология сварки считаются непригодными для применения в производстве без внесения изменений, позволяющих обеспечить необходимое качество сварных соединений.

6.5.4 Если единичное значение твердости металла сварного соединения превышает максимальное значение, установленное требованиями 6.4.4.7.5, то дополнительные замеры твердости должны быть выполнены (на другой стороне макрошлифа или после дополнительной шлифовки испытанной первоначально поверхности). Результаты дополнительных испытаний считаются положительными, если ни одно из значений твердости металла сварного соединения не превышает установленных максимальных значений. В противном случае пСПС и технология сварки считаются непригодными для применения в производстве без внесения изменений, позволяющих обеспечить необходимое качество сварных соединений.

6.5.5 Если проба бракуется в результате испытаний по определению твердости (более одного единичного значения твердости металла сварного соединения превышают максимальные значения, установленные требованиями 6.4.4.7.5), то повторные испытания должны проводиться на удвоенном числе образцов. Отбор образцов для дополнительных испытаний выполняется аналогично требованиям 6.5.2.

6.5.6 Если результаты испытаний образцов на ударный изгиб не соответствуют установленным требованиям по причинам, не обусловленным наличием дефектов в образцах, необходимо провести повторное испытание одной дополнительной серии из трех образцов с оценкой результатов согласно 1.3.2.3.2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов. Отбор образцов для дополнительных испытаний выполняется аналогично требованиям 6.5.2.

6.5.7 Результаты повторных испытаний считаются окончательными, но в случае получения неудовлетворительных результатов этих испытаний хотя бы на одном образце согласно требованиям 6.5.2 — 6.5.6, технологический процесс сварки считается непригодным для применения без внесения изменений, позволяющих обеспечить необходимое качество металла сварных соединений.

6.6 ОБЛАСТЬ ОДОБРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

6.6.1 Общие требования.

6.6.1.1 При назначении области одобрения технологического процесса сварки должны соблюдаться все изложенные ниже требования. Изменения, вносимые изготовителем в СПС и выходящие за пределы области одобрения, требуют проведения новых испытаний.

6.6.1.2 Все требования к области одобрения перечисленные ниже должны выполняться независимо одно от другого.

6.6.1.3 Одобрение Регистром технологического процесса сварки, полученное верфью или изготовителем сварных конструкций, действительно для выполнения сварочных работ во всех цехах данной верфи/предприятия при условии соблюдения требований к идентичности технического контроля и системы качества изготовителя. В этом случае изготовитель, выполнявший квалификационные испытания, сохраняет полную ответственность за все выполняемые им работы по сварке.

6.6.1.4 Межоперационные защитные покрытия могут оказывать влияние на качество однопроходных угловых сварных швов без разделки кромок и должны приниматься во внимание при назначении области одобрения. Область одобрения квалификационных испытаний выполненных на пробах с межоперационным защитным покрытием на свариваемых кромках распространяется также на технологический процесс сварки с зачисткой свариваемых кромок, но не наоборот.

6.6.1.5 Материал остающихся подкладок должен считаться основным металлом и соответствовать области одобрения согласно требованиям 6.6.2.1.

6.6.2 Требования к области одобрения, относящиеся к основному металлу.

6.6.2.1 Свойства и химический состав основного металла.

6.6.2.1.1 Судостроительные стали нормальной и повышенной прочности.

При назначении области одобрения технологических процессов сварки с погонной энергией не более 50 кДж/см следует руководствоваться следующими требованиями:

.1 для каждого уровня прочности основного металла область одобрения технологического процесса сварки распространяется на сталь с аналогичной и с более низкими градациями по работе удара;

.2 для каждой градации основного металла по работе удара область одобрения технологического процесса сварки распространяется на сталь с аналогичным и два более низких уровня прочности.

Для технологических процессов сварки с погонной энергией более 50 кДж/см (например, двухпроходная технология, электрогазовая и электрошлаковая сварка) область одобрения по результатам испытаний распространяется на стали с аналогичной градацией по работе удара и с идентичным, а также одним более низким уровнем прочности.

В том случае, если для изготовления конструкций применяется сталь с другим состоянием поставки, чем та, которая применялась при испытаниях по одобрению, Регистр может потребовать проведения дополнительных испытаний.

6.6.2.1.2 Стали высокой прочности.

При назначении области одобрения технологических процессов сварки сталей высокой прочности, соответствующих требованиям 3.13 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, следует руководствоваться следующими требованиями:

.1 для каждого уровня прочности основного металла область одобрения технологического процесса сварки распространяется на сталь с аналогичной и с более низкими градациями по работе удара;

.2 для каждой градации основного металла по работе удара область одобрения технологического процесса сварки распространяется на сталь с аналогичным и одним более низким уровнем прочности;

Таблица 6.6.2.1.5

Область одобрения для различных групп и подгрупп сталей

Группа стали по стандарту ИСО/ТР 15608	Область одобрения
1 — 1	1 ¹ — 1
2 — 2	2 ¹ — 2, 1 — 1, 2 ¹ — 1
3 — 3	3 ¹ — 3, 1 — 1, 2 — 1, 2 — 2, 3 ¹ — 1, 3 ¹ — 2
4 — 4	4 ² — 4, 4 ² — 1, 4 ² — 2
5 — 5	5 ² — 5, 5 ² — 1, 5 ² — 2
6 — 6	6 ² — 6, 6 ² — 1, 6 ² — 2
7 — 7	7 ³ — 7
7 — 3	7 ³ — 3, 7 ³ — 1, 7 ³ — 2
7 — 2	7 ³ — 2 ³ , 7 ³ — 1
8 — 8	8 ² — 8
8 — 6	8 ³ — 6 ² , 8 ³ — 1, 8 ³ — 2, 8 ³ — 4
8 — 5	8 ³ — 5 ² , 8 ³ — 1, 8 ³ — 2, 8 ³ — 4, 8 ³ — 6.1, 8 ³ — 6.2
8 — 3	8 ³ — 3 ¹ , 8 ³ — 1, 8 ³ — 2
8 — 2	8 ³ — 2 ¹ , 8 ³ — 1
9 — 9	9 ² — 9
10 — 10	10 ² — 10
10 — 8	10 ² — 8 ³
10 — 6	10 ² — 6 ² , 10 ² — 1, 10 ² — 2, 10 ² — 4
10 — 5	10 ² — 5 ² , 10 ² — 1, 10 ² — 2, 10 ² — 4, 10 ² — 6.1, 10 ² — 6.2
10 — 3	10 ² — 3 ¹ , 10 ² — 1, 10 ² — 2
10 — 2	10 ² — 2 ¹ , 10 ² — 1
11 — 11	11 ² — 11, 11 ² — 1
¹Область одобрения распространяется на стали с аналогичным или более низким пределом текучести данной группы. ²Область одобрения распространяется на стали аналогичной подгруппы и/или на более низкие (по уровню легирования) подгруппы данной группы. ³Область одобрения распространяется на стали аналогичной подгруппы. Примечания: 1. Отдельная процедура одобрения требуется для каждой марки стали или их сочетания, не подпадающих под классификацию согласно табл. 4.3.3.1-1. 2. В случае, если конкретная марка стали, применяемой при испытаниях, может быть классифицирована по двум группам, при определении области одобрения она должна быть отнесена к более низкой группе/подгруппе (по уровню предела текучести или содержанию легирующих элементов). 3. Если разнородное соединение не подпадает под классификацию табл. 6.6.2.1.5, область одобрения и программа испытаний подлежат согласованию с Регистром.	

.3 испытания по одобрению выполненные применительно к стали поставляемой в термоулучшенном состоянии (закалка с отпуском) не распространяются на сталь в состоянии после термомеханической обработки и наоборот.

6.6.2.1.3 Стальные поковки.

Область одобрения технологического процесса сварки по результатам испытаний стальных поволоков для судостроения из углеродистой и углеродисто-марганцевой стали, соответствующих требованиям 3.7 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, должна назначаться в соответствии со следующими требованиями:

.1 область одобрения распространяется на поковки с аналогичным и более низким уровнем прочности;

.2 область одобрения по результатам испытаний выполненных применительно к поволокам, поставляемым в состоянии после закалки с отпуском, не распространяется на поволоки в другом состоянии поставки и наоборот.

6.6.2.1.4 Стальные отливки.

Область одобрения технологического процесса сварки по результатам испытаний стальных отливоков для судостроения из углеродистой и углеродисто-марганцевой стали, соответствующих требованиям 3.8 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, должна назначаться в соответствии со следующими требованиями:

.1 область одобрения распространяется на отливки с аналогичным и более низким уровнем прочности;

2 область одобрения по результатам испытаний выполненных применительно к отливкам, поставленным в состоянии после закалки с отпуском, не распространяется на отливки в другом состоянии поставки и наоборот.

6.6.2.1.5 Для других случаев следует руководствоваться изложенными ниже требованиями, которые идентичны с требованиями стандарта ИСО 15614-1.

В зависимости от химического состава, свойств и вида термической обработки для унификации требований к области одобрения технологических процессов сварки, сталь в соответствии с ИСО/ТР 15608 подразделяется на группы, указанные в табл. 4.3.3.1-1.

Испытания, выполненные с применением конкретной марки стали одной из групп согласно табл. 4.3.3.1-1 имеют область одобрения соответствующую требованиям табл. 6.6.2.1.5.

При этом область одобрения технологического процесса сварки должна дополнительно ограничиваться областью одобрения/применения конкретного сварочного материала, используемого при испытаниях, для сварки сталей других марок данной группы (или более низкой группы).

6.6.2.2 Толщина основного металла и диаметр труб.

6.6.2.2.1 Для одного технологического процесса сварки определение номинальной толщины основного металла для различных типов сварных соединений должно выполняться в соответствии с требованиями табл. 6.6.2.2.1.

6.6.2.2.2 Область одобрения по толщинам основного металла в зависимости от толщины t металла проб при квалификационных испытаниях должна назначаться согласно требованиям табл. 6.6.2.2.2.

6.6.2.2.3 В дополнение к требованиям табл. 6.6.2.2.2 для угловых швов без разделки кромок действуют следующие ограничения области одобрения для толщины углового шва в зависимости от её величины а при квалификационных испытаниях:

для однопроходных швов: от $0,75a$ до $1,5a$ включительно;

для многопроходных швов: аналогично многопроходным стыковым швам (т.е. $a = t$);

для технологических процессов сварки способом «сверху-вниз»: верхнее значение области одобрения ограничивается величиной $1,0a$ включительно.

6.6.2.2.4 Для технологических процессов сварки в вертикальном положении способом «сверху-вниз» область одобрения во всех случаях (для многопроходных швов, а также для одно- и двухпроходной технологии сварки) ограничивается верхним пределом по толщине основного металла до $1,0t$ включительно.

6.6.2.2.5 Область одобрения для технологических процессов сварки в вертикальном положении способом «сверху-вниз», ограничивается во всех случаях (для одно- и многопроходных швов) верхним пределом по расчетной толщине углового шва до $1,0a$ включительно.

6.6.2.2.6 В любом случае, независимо от вышеуказанного, область одобрения по максимальной толщине основного металла для любой технологии сварки должна быть ограничена толщиной пробы t , если измеренные значения твердости для любых трех точек в зоне термического влияния находились в пределах 25HV от максимальных значений, регламентированных требованиями 6.4.4.7.5.

6.6.2.2.7 Наряду с нормированием области одобрения по расчетной толщине а для угловых швов действуют также ограничения области одобрения по наличию/отсутствию межоперационного защитного покрытия (см. 6.6.1.4).

6.6.2.2.8 В том случае, если одобрение сварки угловых швов без разделки кромок выполняется посредством квалификационных испытаний стыковых швов, область одобрения по толщине углового шва а должна основываться на толщине наплавленного металла в пределах области одобрения табл. 6.6.2.2.2 для соответствующей технологии сварки (одно и многопроходные швы).

6.6.2.2.9 Область одобрения по наружному диаметру свариваемых труб или патрубков узлов сочленения должна назначаться в зависимости от наружного диаметра труб при проведении квалификационных испытаний по одобрению согласно требованиям табл. 6.6.2.2.9.

6.6.2.2.10 При одобрении технологических процессов, связанных с выполнением сварки узла сочленения труб, область одобрения по углу α_1 между осями соединяемых труб должна назначаться в зависимости от угла α при квалификационных испытаниях, исходя из соотношения $\alpha \leq \alpha_1 \leq 90^\circ$.

Таблица 6.6.2.1

Определение номинальной толщины основного металла







Тип соединения		Номинальная толщина основного металла t
Тип соединения	Эскиз ¹	
1. Стыковое/листы и трубы		Для соединений разной толщины t соответствует размеру более тонкой детали: $t = \min\{t_1 \text{ и } t_2\}$ для $t_1 \neq t_2$, $t = t_1 = t_2$ для $t_1 = t_2$
2. Тавровое/листы без разделки кромок		Для соединений разной толщины t соответствует размеру более толстой детали: $t = \max\{t_1 \text{ и } t_2\}$ для $t_1 \neq t_2$, $t = t_1 = t_2$ для $t_1 = t_2$
3. Тавровое и угловое/листы с разделкой кромок	а)  б) 	а) Для тавровых соединений за t принимается толщина детали с полным проваром (с разделкой кромок): $t = t_1$ б) Для угловых соединений за t принимается размер более тонкой детали: $t = \min\{t_1 \text{ и } t_2\}$ для $t_1 \neq t_2$, $t = t_1 = t_2$ для $t_1 = t_2$
4. Тавровое/трубы: для «глухого» исполнения приварки трубы к трубе или пластине (с разделкой и без разделки кромок)		За t принимается толщина стенки приварной трубы $t = t_2$
5. Угловое и тавровое/трубы: для сквозного и проходного исполнения соединения труба к трубе или к пластине (с разделкой и без разделки кромок)		За t принимается толщина стенки основной трубы или листа $t = t_1$

Таблица 6.6.2.2.2

Требования к области одобрения по толщинам основного металла t для швов стыковых и Т-образных соединений, а также для угловых швов без разделки кромок

Толщина основного металла проб при квалификационных испытаниях t , мм ¹	Область одобрения ²	
	Для одно- и двухпроходной технологии	Для многопроходной технологии и угловых швов без разделки кромок ³
$t \leq 3$ $3 < t \leq 12$ $12 < t \leq 100$ $t > 100$	от t до $1,1t$ вкл. от $0,7t$ до $1,1t$ вкл. от $0,7t$ до $1,1t$ вкл. ⁴ —	от t до $1,5t$ вкл. от 3 до $2t$ вкл. от $0,5t$ до $2t$ вкл. (max 150 мм) от $0,5t$ до $2t$ вкл.
¹ Для комбинации двух и более способов/процессов сварки, зафиксированные в ходе квалификационных испытаний толщины металла шва для каждого способа/процесса, должны применяться как основа для назначения области одобрения для отдельного способа/процесса (аналогично требованиям табл. 4.5.2). ² При квалификационных испытаниях на пробе Тэккен область одобрения ограничивается от 3 до $1,0t$ включительно. ³ Для угловых швов без разделки кромок (выполненных калибром) область одобрения должна применяться для обоих основных металлов. ⁴ Для способов сварки с погонной энергией свыше 50 кДж/см область одобрения ограничивается верхним пределом до $1,0t$ включительно.		

Таблица 6.6.2.2.9

Требования к области одобрения по наружному диаметру свариваемых труб

Диаметр проб при квалификационных испытаниях D , мм ^{1, 2}	Область одобрения по диаметрам свариваемых труб, мм
$D \leq 25$ $D > 25$	от $0,5D$ до $2D$ от $0,5D$ и листы, но не менее 25 мм
¹ D — наружный диаметр трубы или присоединяемого патрубка. ² Для труб с наружным диаметром более 500 мм действует также область одобрения на основании квалификационных испытаний соединений листов (см. табл. 6.6.3.2).	

6.6.3 Общие требования к области одобрения, относящиеся к технологии сварки.

6.6.3.1 Способ и процесс сварки.

Одобрение технологического процесса сварки действительно только для того способа и процесса сварки, которые применялись при квалификационных испытаниях.

Каждая разновидность степени механизации технологического процесса сварки (ручная, частично механизированная, полностью механизированная и автоматическая) должна подвергаться отдельным квалификационным испытаниям. В этой связи не допускается изменение способа реализации технологического процесса (ручная, частично механизированная, полностью механизированная или автоматическая сварка) без проведения новых квалификационных испытаний.

Процедура квалификационных испытаний по одобрению комбинации из различных способов/процессов сварки может проводиться по отдельной (для каждого способа) и совмещенной схемам аналогично испытаниям по допуску сварщиков. При этом должна быть указана соответствующая область одобрения по толщинам свариваемого металла для каждого применяемого способа сварки. В этом случае область одобрения ограничивается только той комбинацией способов сварки, которая применялась в процессе квалификационных испытаний по одобрению технологического процесса.

Примечание. Недопустимым является применение процедуры испытаний по одобрению комбинации способов/процессов сварки для получения одобрения для отдельных процессов.

6.6.3.2 Положения сварки.

Требования к области одобрения по пространственным положениям сварки соответствуют требованиям табл. 6.6.3.2. В случае одобрения технологического процесса для нескольких пространственных положений для сокращения объема испытаний допускается выполнять сварку проб сварных соединений только в положениях сварки соответствующих максимальному и минимальному значениям погонной энергии. При этом каждая проба после сварки должна быть подвергнута контролю и испытаниям в полном объеме требований согласно 6.4.1.1.

Таблица 6.6.3.2

Область одобрения технологических процессов сварки по пространственным положениям
(для технологических процессов сварки, заявка на одобрение которых подана до 1 октября 2019 года)

Тип шва при сварке пробы ¹	Положение шва при сварке пробы ²	Область одобрения по пространственным положениям сварки ²			
		Стыковые швы		Угловые швы	
		Листы	Трубы	Листы	Трубы
Стыковые соединения листов	PA PC PG PF PE PC + PF	PA PA, PC, PE PG PF PA, PE Все кроме PG	PA ³ PA ³ , PC ³ Все кроме PG ³	PA PA, PB, PD PG PF PA, PD Все кроме PG	PA ³ PA ³ , PB ³ , PD ³ PA ³ , PD ³ Все кроме PG ³
Стыковые соединения труб	PA PC PG PF PC + PF или H-LO45	PA PA, PC, PE PG PA, PC, PE Все кроме PG	PA PA, PC PG PA, PF Все кроме PG	PA PA, PB, PD PG PA, PB, PD Все кроме PG	PA PA, PB, PD PA, PB, PD Все кроме PG
Угловые швы листы (без разделки кромки)	PA PB PF PG PD PB + PD			PA PA, PB, PD PF PG PA, PB, PD Все кроме PG	PA ³ PA ³ , PB ³ , PD ³ PA ³ , PB ³ , PD ³ Все кроме PG ³
Угловые швы трубы (без разделки кромки)	PA PB PG PD PF			PA PA, PB, PD PG PA, PB, PD Все кроме PG	PA PA, PB, PD PG PA, PB, PD Все кроме PG
¹ Узлы сочленения труб подлежат отдельным квалификационным испытаниям. ² Обозначения пространственных положений сварки соответствуют стандарту ИСО 6947. ³ Трубы с наружным диаметром $D > 500$ мм считаются эквивалентными пластинам по области одобрения (неприменимо для узлов сочленения труб).					

Таблица 6.6.3.2

**Область одобрения технологических процессов сварки по пространственным положениям
заявка на одобрение которых подана 1 октября 2019 года и после этой даты**

Тип шва при сварке пробы ¹	Положение шва при сварке пробы ²	Область одобрения по пространственным положениям сварки ²			
		Стыковые швы		Угловые швы	
		Листы	Трубы	Листы	Трубы
Стыковые соединения листов	PA PC PG PF PE PC + PF	PA PC PG PF PE Все кроме PG	PA ³ PC ³ — — — Все кроме PG ³	PA PB PG PF PD Все кроме PG	PA ³ PA ³ , PB ³ , PD ³ — — PA ³ , PD ³ Все кроме PG ³
Стыковые соединения труб	PA PC PG PF PC + PF или H-LO45	PA PC PG PA, PC, PE Все кроме PG	PA PA, PC PG PA, PF Все кроме PG	PA PB PG PA, PB, PD Все кроме PG	PA PA, PB, PD — PA, PB, PD Все кроме PG
Угловые швы листов (без разделки кромок)	PA PB PF PG PD PB + PD	—	—	PA PB PF PG PD Все кроме PG	PA ³ PA ³ , PB ³ , PD ³ — — PA ³ , PB ³ , PD ³ Все кроме PG ³
Угловые швы труб (без разделки кромки)	PA PB PG PD PF	—	—	PA PB PG PD Все кроме PG	PA PA, PB, PD PG PA, PB, PD Все кроме PG

¹Узлы сочленения труб подлежат отдельным квалификационным испытаниям.
²Обозначения пространственных положений сварки соответствуют стандарту ИСО 6947.
³Трубы с наружным диаметром $D > 500$ мм считаются эквивалентными пластинам по области одобрения (неприменимо для узлов сочленения труб).

6.6.3.3 Тип (конструктивные особенности) сварного соединения.

Область одобрения по типам сварных соединений, в зависимости от применяемых в процессе квалификационных испытаний, должна отвечать требованиям табл. 6.6.3.3 и перечисленным ниже ограничениям:

.1 область одобрения сварки стыкового соединения с полным проваром распространяется на стыковые соединения с полным и частичным проваром, а также на угловые швы без разделки кромок. Квалификационные испытания по сварке угловым швом таврового соединения без разделки кромок требуются в случаях регламентированных требованиями 6.3.1.4;

.2 область одобрения сварки стыкового соединения труб может также распространяться на узлы сочленений с углом между осями $\alpha_1 \geq 60^\circ$;

.3 область одобрения сварки таврового соединения с разделкой кромок распространяется на этот тип соединения, а также на сварку угловых швов без разделки кромок;

.4 область одобрения сварки стыкового соединения с одной стороны без подкладок распространяется на одностороннюю сварку с подкладками и сварку с двух сторон;

.5 область одобрения сварки стыкового соединения с одной стороны с подкладками распространяется на сварку с двух сторон;

.6 область одобрения сварки стыкового соединения с двух сторон без строжки распространяется на сварку с двух сторон со строжкой;

.7 область одобрения сварки таврового соединения угловым швом без разделки кромок распространяется только на этот тип соединения;

.8 для данного технологического процесса недопустимым является изменение многопроходной технологии на одностороннюю (по одному проходу с каждой стороны) или наоборот.

(для технологических процессов сварки, заявка на одобрение которых подана до 1 октября 2019 года)

Тип сварной пробы при испытаниях по одобрению			Область одобрения									
			Листы (Р)							Трубы (Т) ¹		
			Стыковые соединения				Тавровые соединения (Тj)		Соединения угловым валиковым швом без разделки кромки (FW)	Стыковые соединения		Соеди- нения угловым швом (калиб- ром) (FW)
			Сварка с одной стороны		Сварка с двух сторон		Сварка с одной стороны	Сварка с двух сторон		Сварка с одной стороны		
			с подклад- ками (mb)	без под- кладок (nb)	со строжкой (gg)	без строжки (ng)				с подклад- ками (mb)	без под- кладок (nb)	
Стыковое соединение листов (BW)	Сварка с одной стороны (ss)	с подклад- ками (mb)	*	—	×	—	—	×	×	—	—	×
		без под- кладок (nb)	×	*	×	×	×	×	×	—	—	×
	Сварка с двух сторон (bs)	со строжкой (gg)	—	—	*	—	—	×	×	—	—	×
		без строж- ки (ng)	—	—	×	*	—	×	×	—	—	×
Стыковое соединение труб (BW)	Сварка с одной стороны	с подклад- ками (mb)	×	—	×	—	—	×	×	*	—	×
		без под- кладок (nb)	×	×	×	×	×	×	×	×	*	×
Тавровые соединение листов с разделкой кромки (Тj)	Сварка с одной стороны (ss)		—	—	—	—	*	×	×	—	—	×
	Сварка с двух сторон (bs)		—	—	—	—	—	*	×	—	—	×
Соединение угловым швом (калибром) (FW)	Листы (Р)		—	—	—	—	—	—	*	—	—	×
	Трубы (Т)		—	—	—	—	—	—	×	—	—	*

¹Трубы с наружным диаметром $D > 500$ считаются эквивалентными листам по области одобрения (неприменимо для узлов сочленения труб).

Условные обозначения:

* — типы сварных соединений, для которых СПС одобряется непосредственно по результатам испытания;

×

— — типы сварных соединений, для которых СПС не подлежит одобрению.

6.6.3.4 Сварочные материалы.

6.6.3.4.1 Категория сварочных материалов.

Область одобрения технологического процесса сварки с погонной энергией до 50 кДж/см включительно на основании квалификационных испытаний конкретной марки одобренного Регистром сварочного материала, соответствующего требованиям 4.2 или 4.6, части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов распространяется также на другие марки одобренных Регистром сварочных материалов, которые имеют одинаковую с испытанным категорию включая все дополнительные индексы согласно 4.2.1.4 и 4.2.1.8 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов. Замена верфью или изготовителем сварных конструкций одной марки сварочного материала на другую с аналогичной категорией требует проведения дополнительных испытаний в следующих случаях:

для технологических процессов сварки с погонной энергией свыше 50 кДж/см;

для сварочных материалов с идентификацией категории по температуре испытаний на ударный изгиб индекс 5 ($-60\text{ }^{\circ}\text{C}$), а также, если согласовано с Регистром, для индекса 4 ($-40\text{ }^{\circ}\text{C}$).

При этом, если при сварке пробы в процессе дополнительных испытаний полностью соблюдаются требования СПС, то объем испытаний при замене одной марки сварочных материалов на другую с эквивалентной категорией может быть ограничен определением работы удара для металла шва и линии сплавления.

Примечание. Допустимым является распространение одобрения на материалы имеющие категорию соответствующую более низкому содержанию диффузионного водорода в наплавленном металле, но не наоборот. Например, одобрение технологического процесса сварки для сварочных материалов категории 2YH10 также распространяется на материалы категории 2YH5.

Область одобрения технологического процесса сварки на основании квалификационных испытаний конкретной марки сварочного материала, предназначенного для сварки/наплавки коррозионно-стойкой стали и соответствующего требованиям 4.8 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов, распространяется на другие марки одобренных Регистром сварочных материалов с аналогичной категорией, включая обозначение типичного химического состава наплавленного металла согласно требованиям 4.8.1.3 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

6.6.3.4.2 Классификация и изготовитель сварочных материалов.

Требования к области одобрения технологических процессов сварки на основании классификации сварочных материалов по национальным стандартам применяются для присадочных материалов и способов сварки не подпадающих под одобрение Регистром по категориям, установленным требованиями 4.2, 4.5, 4.6 и 4.8 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

Область одобрения технологического процесса сварки на основании испытаний конкретной марки присадочного материала согласно его классификации по национальным/международным стандартам может быть распространена на другие марки присадочных материалов этого же изготовителя, имеющие символы классификации обеспечивающие:

аналогичные механические свойства;

аналогичные показатели работы удара наплавленного металла;

такой же тип покрытия электродов, наполнителя порошковой проволоки, или классификацию состава сварочного флюса;

такой же номинальный химический состав проволоки или наплавленного металла (что применимо);

аналогичное или более низкое содержание диффузионного водорода.

Если при квалификационных испытаниях требуется определение работы удара, то для технологических процессов сварки 111, 114, 12, 133, 136 (см. табл. 6.2.2.1) область одобрения распространяется на конкретного изготовителя сварочных материалов, продукция которого применялась при испытаниях. Допускается замена торговой марки сварочных материалов одного изготовителя на марки сварочных материалов других изготовителей с аналогичными индексами обязательной части классификации по национальным стандартам только после проведения дополнительных испытаний.

При этом если при сварке пробы в процессе дополнительных испытаний полностью соблюдаются требования СПС, то объем испытаний при замене одной марки сварочных материалов на другую с аналогичными индексами обязательной части классификации по национальным стандартам может быть ограничен определением работы удара для металла шва и линии сплавления.

Примечание. Вышеизложенное не применяется к проволоке и пруткам сплошного сечения для способов сварки 131, 135, 141 и 151 (см. табл. 6.2.2.1) с одинаковой классификацией по национальным стандартам и идентичным номинальным химическим составом.

6.6.3.4.3 Типоразмер присадочных материалов.

Допускается изменение типоразмера присадочных материалов в пределах рекомендаций по применению их изготовителя при условии соблюдения требований по величине погонной энергии согласно 6.6.3.6.

6.6.3.5 Тип тока и полярность.

Одобрение технологического процесса сварки действительно только для того типа тока и полярности, которые применялись при квалификационных испытаниях по его одобрению. При этом для ручной сварки покрытыми электродами квалификационные испытания, выполненные с применением переменного тока, распространяются также на сварку постоянным током любой полярности, если не требуется проведение испытаний на ударный изгиб.

6.6.3.6 Погонная энергия.

6.6.3.6.1 Область одобрения технологического процесса сварки по величине максимального значения погонной энергии ограничивается следующими значениями:

на 25 % выше номинального, которое имело место при сварке пробы в процессе квалификационных испытаний, но не более 55 кДж/см для технологических процессов сварки с погонной энергией до 50 кДж/см;

для технологических процессов сварки с погонной энергией свыше 50 кДж/см область одобрения по максимальному значению погонной энергии может быть расширена на 10 % по отношению к номинальному значению при проведении квалификационных испытаний.

6.6.3.6.2 Область одобрения технологического процесса сварки по величине минимального значения погонной энергии может быть на 25 % меньше номинального, которое имело место при сварке пробы в процессе квалификационных испытаний.

6.6.3.6.3 Область одобрения технологического процесса сварки по величине погонной энергии не может быть меньше номинального значения, которое имело место при сварке пробы Тэккен в процессе квалификационных испытаний.

6.6.3.7 Предварительный подогрев.

Минимальная температура предварительного подогрева для области одобрения технологического процесса сварки не должна быть ниже той, которая имела место перед сваркой пробы в процессе квалификационных испытаний по одобрению.

При отсутствии температуры предварительного подогрева область одобрения технологического процесса сварки не должна быть ниже температуры окружающей среды, которая имела место в процессе сварки пробы при проведении квалификационных испытаний на сопротивление образованию холодных трещин.

Указанные температуры должны быть отражены в протоколах испытаний и должны быть внесены в СПС.

6.6.3.8 Межпроходная температура.

Максимальная межпроходная температура для области одобрения технологического процесса сварки не должна быть выше той, которая имела место при сварке пробы в процессе квалификационных испытаний по одобрению.

6.6.3.9 Последующий подогрев (термообработка) для удаления диффузионного водорода.

Температура и продолжительность последующего подогрева для удаления диффузионного водорода не подлежат уменьшению. Последующий подогрев не может быть исключен из технологического процесса, но может быть включен без проведения дополнительных испытаний.

6.6.3.10 Термообработка после сварки.

Добавление или исключение термообработки после сварки является недопустимым и требует проведения новых квалификационных испытаний по одобрению.

Отклонение параметров термообработки (как в сторону увеличения, так и уменьшения) от применяемых в процессе квалификационных испытаний по одобрению технологического процесса не допускается.

Область одобрения должна быть ограничена интервалом температур, используемых при квалификационных испытаниях по одобрению в пределах ± 20 °C.

В случае если это предусмотрено СПС, в области одобрения должны быть дополнительно регламентированы скорость нагрева и остывания, а также время выдержки сварного соединения при контрольной температуре. При этом время выдержки может быть выражено в виде функции от толщины.

6.6.3.11 Первоначальная (предварительная) термообработка.

Изменение параметров первоначальной (предварительной) термообработки перед сваркой для дисперсионно упрочняемых материалов является недопустимым.

6.6.4 Особые требования к области одобрения, относящиеся к способам сварки.

6.6.4.1 Дуговая сварка под слоем флюса (способ сварки 12).

Область одобрения ограничивается тем вариантом технологического процесса сварки (121 — 125), который применялся в процессе квалификационных испытаний по одобрению.

Область одобрения ограничивается только конкретным изготовителем и классификацией (типом) сварочного флюса, которые имели место при квалификационных испытаниях по одобрению технологического процесса.

6.6.4.2 Дуговая сварка плавящимся электродом в среде защитного газа (способы сварки 131, 133, 135 и 136).

Область одобрения технологического процесса сварки ограничивается типовым составом защитного газа, соответствующим классификации стандарта ИСО 14175 (группа и подгруппа), идентичным с применяемым при квалификационных испытаниях по одобрению. Тем не менее, содержание двуокиси углерода в смеси не должно превышать более чем на 10 % его содержания в составе защитного газа, применявшегося при квалификационных испытаниях по одобрению технологического процесса.

Для защитных газов, не подпадающих под классификацию стандарта ИСО 14175, область одобрения ограничивается только тем составом, который применялся при квалификационных испытаниях по одобрению технологического процесса.

Область одобрения ограничивается той системой подачи сварочной проволоки, которая применялась при квалификационных испытаниях по одобрению технологического процесса (например, одно- или многоэлектродная сварка).

Для сварочных проволок сплошного сечения и порошковых проволок с металлическим наполнителем (символ классификации М согласно ИСО 17632, см. табл. 4.3.2.3) квалификационные испытания, проведенные с использованием переноса металла с короткими замыканиями дугового промежутка (dip), имеют область одобрения только для технологических процессов с аналогичным процессом переноса. Квалификационные испытания, выполненные с использованием струйного или капельного переноса металла в дуговом промежутке, имеют область одобрения как для струйного, так и капельного процессов переноса.

Примечание. В соответствии с требованиями стандарта ИСО 4063 для обозначения характера переноса металла через дуговой промежуток используются следующие буквенные обозначения, проставляемые после цифрового обозначения способа сварки:

D — перенос металла с короткими замыканиями (dip);

G — крупнокапельный перенос металла;

S — струйный (мелкокапельный) перенос металла;

P — импульсный перенос металла (сварка пульсирующей дугой).

Например, дуговая сварка проволокой сплошного сечения в среде инертного газа обозначается как ИСО 4063-131-D.

6.6.4.3 Дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертного защитного газа с присадочной проволокой или без нее (способ сварки 141).

Область одобрения технологического процесса сварки ограничивается типовым составом защитного газа, соответствующим классификации стандарта ИСО 14175 (группа и подгруппа), идентичным

применяемым при квалификационных испытаниях по одобрению. Для защитных газов, не подпадающих под классификацию стандарта ИСО 14175, область одобрения ограничивается только тем составом, который применялся при квалификационных испытаниях по одобрению технологического процесса.

Квалификационные испытания, выполненные без подачи газа для защиты корня шва, имеют область одобрения для технологических процессов, предусматривающих применение газовой защиты корня шва при односторонней сварке.

Квалификационные испытания, выполненные с применением присадочной проволоки, не имеют области одобрения для технологии сварки без присадки и наоборот.

6.6.4.4 Плазменная сварка (способ сварки 15).

Область одобрения технологического процесса сварки должна быть ограничена составом плазмообразующего газа, идентичным применяемым при квалификационных испытаниях по его одобрению.

Область одобрения технологического процесса сварки ограничивается типовым составом защитного газа, в том числе применяемым для защиты корня шва, соответствующим классификации стандарта ИСО 14175 (группа и подгруппа), идентичным с применяемым при квалификационных испытаниях по одобрению. Для защитных газов, не подпадающих под классификацию стандарта ИСО 14175, область одобрения ограничивается только тем составом, который применялся при квалификационных испытаниях по одобрению технологического процесса.

Квалификационные испытания, выполненные с применением присадочного металла (способы 151 и 152), не имеют области одобрения для технологии сварки без присадки и наоборот.

6.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДОБРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6.7.1 Дополнительные требования к одобрению технологических процессов сварки конструкций и изделий из никельсодержащих сталей, предназначенных для низкотемпературного применения.

6.7.1.1 Изложенные ниже требования распространяются на одобрение технологических процессов сварки конструкций из ферритных никельсодержащих сталей группы 9 согласно стандарта ИСО/ТР 15608 (грузовые емкости, технологические сосуды под давлением и вторичные барьеры) судов для перевозки сжиженных газов наливом.

6.7.1.2 Проба стыкового соединения листов должна соответствовать указанию 6.3.1.2. При этом сварной шов должен быть расположен параллельно направлению последней прокатки (см. рис. 6.3.1.2), что соответствует испытаниям поперечных образцов на ударный изгиб KV_T . Схема отбора образцов для механических испытаний должна соответствовать указанию 6.4.2.

6.7.1.3 Проба стыкового соединения труб должна соответствовать указанию 6.3.1.3. Схема отбора образцов для механических испытаний должна соответствовать указанию 6.4.2.

6.7.1.4 Пробы тавровых соединений листов, соответствующие указанию 6.3.1.4 и 6.3.1.5, должны применяться в том случае, если технологический процесс сварки не может быть одобрен в пределах области одобрения согласно указанию 6.7.1.8. При этом в любом случае применяемые сварочные материалы должны обеспечивать требуемую согласно табл. 6.7.1.6-2 величину работы удара при испытании на ударный изгиб. Для выполнения данного требования может потребоваться изготовление дополнительной пробы сварного соединения (см. примечание 6 к табл. 6.4.1.1).

6.7.1.5 Каждая проба после сварки должна подвергаться контролю и испытаниям в объеме требований 6.4 с учетом изложенных ниже дополнительных указаний.

Из каждой пробы стыковых соединений листов и труб должно быть изготовлено в соответствии с рис. 6.7.1.5 пять комплектов из трех образцов каждый для испытаний на ударный изгиб с расположением надреза:

- по центру шва;
- по линии сплавления;
- по ЗТВ на расстоянии 1 мм от линии сплавления;
- по ЗТВ на расстоянии 3 мм от линии сплавления;




Рис. 6.7.1.5

Схема вырезки и расположения надреза для испытаний на ударный изгиб:

- a* — надрез по центру сварного шва; *b* — надрез по линии сплавления;
- c* — надрез по ЗТВ на расстоянии 1 мм от линии сплавления;
- d* — надрез по ЗТВ на расстоянии 3 мм от линии сплавления;
- e* — надрез по ЗТВ на расстоянии 5 мм от линии сплавления.

по ЗТВ на расстоянии 5 мм от линии сплавления.

6.7.1.6 Результаты механических испытаний сварных соединений должны отвечать требованиям табл. 6.7.1.6-1 и 6.7.1.6-2.

Таблица 6.7.1.6-1

Свариваемая сталь		Испытания на растяжение, не менее				Испытания на изгиб ¹		Определение твердости HV10, Не более
Подгруппа ИСО/ГР 15608	Тип	Поперечные образцы R_m , МПа Не менее	Продольные цилиндрические образцы			Диаметр оправки $D_{опр}$	Угол загиба α , град	
			R_m , МПа	R_{eH} , МПа Не менее	A_5 , % Не менее			
9.1	1,5 Ni	470	470 — 640	275	22	4t	180	350
	2,25 Ni	510	510 — 660	305	22	4t	180	350
9.2	3,5 Ni	540	540 — 690	345	22	4t	180	350
	5 Ni	570	570 — 710	390	21	4t	180	350
9.3	9 Ni	640	640 — 840	490	19	5t	180	350

¹t — толщина образца для испытаний на изгиб.

Может быть допущено применение сварочных материалов, обеспечивающих более низкие значения временного сопротивления разрыву при испытании продольных цилиндрических образцов по отношению к минимальным значениям, регламентируемых в табл. 6.7.1.6-1. В этом случае при испытаниях поперечных плоскоразрывных образцов должны обеспечиваться значения временного сопротивления, соответствующие указаниям табл. 6.7.1.6-1, а в отчете об испытаниях фиксироваться место разрушения образца.

6.7.1.7 Требования к проведению повторных испытаний аналогичны указаниям 6.5. При этом повторные испытания образцов на ударный изгиб могут быть проведены на дополнительном комплекте из трех образцов, отобранном из той же пробы при наличии достаточного запаса металла. Результаты дополнительных испытаний признаются положительными, если новая средняя

Таблица 6.7.1.6-2

Свариваемая сталь			Испытание на ударный изгиб			
Подгруппа ИСО/ТР 15608	Тип	Толщина t , мм	Температура испытаний, °C	Работа удара, Дж Не менее ¹		
				Шов	Линия сплавления и ЗТВ	
					KV_T ²	KV_L ^{3,4}
9.1	1,5 Ni	$t \leq 25$	−65	27	27	41(34)
		$25 < t \leq 30$	−70			
		$30 < t \leq 35$	−75			
		$35 < t \leq 40$	−80			
	2,25 Ni	$t \leq 25$	−70	27	27	41(34)
		$25 < t \leq 30$	−75			
		$30 < t \leq 35$	−80			
		$35 < t \leq 40$	−85			
9.2	3,5 Ni	$t \leq 25$	−95	27	27	41 (34)
		$25 < t \leq 30$	−100			
		$30 < t \leq 35$	−105			
		$35 < t \leq 40$	−110			
	5,0 Ni	$t \leq 25$	−110	27	27	41 (34)
		$25 < t \leq 30$	−115			
		$30 < t \leq 35$	−120			
		$35 < t \leq 40$	−125			
9.3	9,0 Ni	$t \leq 40$	−196	27	27	41(41)
¹ В таблице приведены средние значения при испытании комплекта из трех образцов. Соответствующие допускаемые единичные значения составляют: 19 Дж для среднего значения 27 Дж; 29 Дж для среднего значения 41 Дж; 24 Дж для среднего значения 34 Дж. ² Листовой и широкополосовой прокат, если дополнительно не согласовано иного, подвергают испытаниям с применением поперечных образцов KV_T . ³ Профильный прокат, а также поковки подвергаются испытаниям с применением продольных образцов KV_L . ⁴ В скобках приведены значения работы удара для труб, а также поволоков и отливок для грузовых и технологических трубопроводов.						

величина поглощенной энергии удара (три выполненных плюс три дополнительных) выше требуемой средней величины, и не более чем два результата из шести ниже упомянутой требуемой средней величины, и не более, чем на одном образце получен результат на 30 % ниже требуемого.

6.7.1.8 Одобрение технологического процесса сварки на основании испытаний пробы сварного соединения действительно:

- для конкретного типа основного металла;
- для конкретного типа сварочного материала;
- для конкретного процесса сварки;
- для конкретного положения сварки.

Для остальных существенных переменных параметров технологического процесса сварки область одобрения устанавливается по согласованию с Регистром с учетом требований 6.6, частоты и объема испытаний технологического процесса сварки в процессе производства (технологических испытаний). При этом одобряемый диапазон толщин должен соответствовать требованиям табл. 6.7.1.6-2 по температуре испытаний образцов на ударный изгиб.

6.7.2 Дополнительные требования по одобрению технологических процессов сварки стальных конструкций и изделий из аустенитно-ферритных нержавеющих сталей (дуплекс сталей).

6.7.2.1 Изложенные ниже требования распространяются на одобрение технологических процессов сварки судовых конструкций и изделий из аустенитно-ферритных нержавеющих сталей (дуплекс сталей) группы 10 согласно стандарта ИСО/ТР 15608.

6.7.2.2 Проба стыкового соединения листов должна соответствовать указаниям 6.3.1.2. При этом сварной шов должен быть расположен параллельно направлению последней прокатки (см. рис. 6.3.1.2), что соответствует испытаниям поперечных образцов на ударный изгиб KV_T . Схема отбора образцов для механических испытаний должна соответствовать указаниям 6.4.2.

6.7.2.3 Проба стыкового соединения труб должна соответствовать указаниям 6.3.1.3. Схема отбора образцов для механических испытаний должна соответствовать указаниям 6.4.2.

6.7.2.4 Пробы тавровых соединений листов, соответствующие указаниям 6.3.1.4 и 6.3.1.5, должны применяться в том случае, если технологический процесс сварки не может быть одобрен в пределах области одобрения согласно указаниям 6.7.2.9. При этом в любом случае применяемые сварочные материалы должны обеспечивать требуемую согласно табл. 6.7.2.6-2 величину работы удара при испытании на ударный изгиб. Для выполнения данного требования может потребоваться изготовление дополнительной пробы сварного соединения (см. примечание 6 к табл. 6.4.1.1).

6.7.2.5 Каждая проба после сварки должна подвергаться контролю и испытаниям в объеме требований 6.4 с учетом изложенных ниже дополнительных указаний:

.1 из каждой пробы стыковых соединений листов и труб должно быть изготовлено в соответствии с рис. 6.4.4.4-4 четыре комплекта из трех образцов каждый для испытаний на ударный изгиб с расположением надреза:

- по центру шва;
- по линии сплавления;
- по ЗТВ на расстоянии 2 мм от линии сплавления;
- по ЗТВ на расстоянии 5 мм от линии сплавления;

.2 образцы сварных соединений из дуплексных сталей должны подвергаться испытаниям на стойкость к питтинговой коррозии согласно указаниям 6.7.2.7;

.3 объем испытаний должен предусматривать исследование микроструктуры и определение ферритной составляющей в металле шва согласно 6.7.2.8;

.4 в случае необходимости (если это предусмотрено условиями технической документации для конкретного изделия или конструкции) объем испытаний может включать определение стойкости сварного соединения против МКК согласно 6.7.3.6.

6.7.2.6 Результаты механических испытаний сварных соединений должны отвечать требованиям табл. 6.7.2.6-1 и 6.7.2.6-2.

Таблица 6.7.2.6-1

Свариваемая сталь			Испытания на растяжение, не менее				Испытания на изгиб ¹		Определение твердости HV10, Не более
Подгруппа ИСО/ТР 15608	Обозначение типичного химического состава	Тип UNS	Поперечные образцы R_m , МПа Не менее	Продольные цилиндрические образцы			Диаметр оправки $D_{опр}$	Угол загиба, град α	
				R_m , МПа	$R_{p0.2}$, МПа Не менее	A5, % Не менее			
10.1	x3CrNiMoN 22 5 3	S 31803	620	620	450	25	4t	180	Не требуется
10.2	x3CrNiMoWCuN 25 7 3	S31260	690	690	485	20	5t	180	
	x4CrNiMoCuN 26 6 4 2	S 32550;	760	780	550	20	6t	180	
	x3CrNiMoN 26 8 5;	S32750;	800						
	x3CrNiMoWCuN 26 8 4 1 1	S32760	750						
¹ t — толщина образца для испытаний на изгиб.									

6.7.2.7 Образцы сварных соединений из дуплексных сталей с содержанием хрома 25 % и более (подгруппа 10.2 ИСО/ТР 15608) должны подвергаться испытаниям на стойкость к питтинговой коррозии в соответствии с указаниями стандарта ASTM G48 метод А или других аналогичных стандартов (например, ГОСТ 9.912-89 химический метод) с учетом изложенных ниже требований.

Испытаниям должны подвергаться образцы, соответствующие указаниям рис. 6.7.2.7.

Таблица 6.7.2.6-2

Свариваемая сталь			Испытание на ударный изгиб			
Подгруппа ИСО/ТР 15608	Обозначение типичного химического состава	Тип UNS	Температура испытаний, °С	Работа удара, Дж Не менее ¹		
				Шов	Линия сплавления и ЗТВ	
					$KV_T^{1,2}$	$KV_L^{2,3}$
10.1	x3CrNiMoN 22 5 3	S 31803	– 20	27	27	41
10.2	x3CrNiMoWCuN 25 7 3	S31260	– 20	27	27	41
	x4CrNiMoCuN 26 6 4 2	S 32550	– 20	27	27	41
	x3CrNiMoN 26 8 5	S32750	– 20	27	27	41
	x3CrNiMoWCuN 26 8 4 1 1	S32760	– 20	27	27	41

¹Листовой и широкополосовой прокат, если дополнительно не согласовано иного, подвергаются испытаниям с применением поперечных образцов KV_T .

²В таблице приведены средние значения при испытании комплекта из трех образцов. Соответствующие допускаемые единичные значения составляют:
19 Дж для среднего значения 27 Дж;
29 Дж для среднего значения 41 Дж.

³Трубы, профильный прокат, а также поковки подвергаются испытаниям с применением продольных образцов KV_L .




Рис. 6.7.2.7

Образец для испытаний сварных соединений на питтинговую коррозию:

L — длина образца; $B = 25$ мм — ширина образца; B_w — ширина усиления шва; t — толщина образца;
1 — поверхность образца со стороны корня шва; 2 — поверхность образца со стороны лицевой поверхности шва;
3 — кромка образца; 4 — угол кромки образца.

В зависимости от ширины усиления шва длина образцов принимается следующей: $L = 50$ мм при $B_w \leq 30$ мм и $L = B_w + 20$ мм при $B_w > 30$ мм. Обработка резаных кромок и углов образца должна соответствовать указаниям ASTM G48.

Обработка и испытания образцов должны предусматривать следующие операции:

вырезка контрольных пластин для проведения испытаний (механическим способом или абразивным диском с водяным охлаждением);

маркировка образцов с идентификацией положения сварки и операции «стоп-старт»;

предварительный контроль поверхности с применением стереомикроскопа при увеличении $\times 20$.

В протоколе испытаний должно быть зафиксировано наличие и положение значительных дефектов, например, пор или шлаковых включений, а также окраска цветов побежалости на обеих поверхностях;

подготовка поверхности (торцов пластин) после резки и обезжиривание. Подготовка поверхности включает мокрое шлифование наждачной бумагой 120 (ANSI, USA) или P120 (FEPA, Europe);

взвешивание с точностью до:

0,0001 г при массе пластины $W_t \leq 120$ г,

0,001 г при массе пластины $W_t > 120$ г;

травление образцов перед испытаниями в растворе 5 % HF + 20 % HNO₃, 60 °С, 5 мин;

проведение испытаний: выдержка образцов в водном 10 % растворе $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (6 % в пересчете на безводную соль FeCl_3) плотностью $1,049 \pm 0,002 \text{ г/см}^3$ должна выполняться в течение 24 ч при температуре 40 °С. Объем раствора должен соответствовать соотношению 20 мл/см² площади контрольной пластины;

очистка образцов после испытаний (ультразвуковая в этиловом спирте);

взвешивание с точностью до: 0,0001 г при массе пластины $W_t \leq 120 \text{ г}$,

0,001 г при массе пластины $W_t > 120 \text{ г}$;

контроль поверхности на наличие питтинговой коррозии (локальных углублений) с применением стереомикроскопа при увеличении $\times 20$ (для фиксации углублений может применяться иголка).

Результаты испытаний считаются положительными, если не обнаружено следов питтинговой коррозии и общий коррозионный износ (потеря массы образца) должен быть меньше 4 г/м² площади контрольной пластины.

6.7.2.8 Из проб сварных соединений дуплексных сталей должны быть отобраны и изготовлены шлифы для контроля микроструктуры. Испытуемые шлифы должны включать металл шва, зону термического влияния и основной металл. Рабочая поверхность шлифов должна быть соответствующим образом протравлена для выявления микроструктуры и проконтролирована при увеличении $\times 400$. В структуре сварного соединения должно отсутствовать выделение карбидов по границам зерен и осаждение интерметаллических соединений в ЗТВ. Также должно быть определено в соответствии с ASTM E 562 содержание ферритной составляющей в корне шва и в не подвергавшимся термическому воздействию облицовочных проходах, которое должно находиться в пределах от 30 % до 70 %.

6.7.2.9 Область одобрения технологического процесса сварки по результатам испытаний соответствует указаниям 6.6 за исключением дополнительного ограничения по величине погонной энергии в пределах $\pm 15 \%$ от номинального значения при испытаниях.

6.7.3 Дополнительные требования к одобрению технологических процессов сварки стальных конструкций и изделий из аустенитных нержавеющей сталей.

6.7.3.1 Изложенные ниже требования распространяются на одобрение технологических процессов сварки судовых конструкций и изделий из аустенитных нержавеющей сталей группы 8 согласно стандарту ИСО/ТР 15608.

6.7.3.2 Проба стыкового соединения листов должна соответствовать указаниям 6.3.1.2. При этом сварной шов должен быть расположен параллельно направлению последней прокатки (см. рис. 6.3.1.2), что соответствует испытаниям поперечных образцов на ударный изгиб KV_T . Схема отбора образцов для механических испытаний должна соответствовать указаниям 6.4.2.

6.7.3.3 Проба стыкового соединения труб должна соответствовать указаниям 6.3.1.3. Схема отбора образцов для механических испытаний должна соответствовать указаниям 6.4.2.

6.7.3.4 Пробы тавровых соединений листов, соответствующие указаниям 6.3.1.4 и 6.3.1.5, должны применяться в том случае, если технологический процесс сварки не может быть одобрен в пределах области одобрения согласно указаниям 6.7.3.8.

6.7.3.5 Каждая проба после сварки должна подвергаться контролю и испытаниям в объеме требований 6.4 с учетом изложенных ниже дополнительных указаний:

1 проведение испытаний образцов на ударный изгиб не требуется, если расчетная температура эксплуатации выше -105 °C ;

2 в том случае, если требуется проведение испытаний на ударный изгиб, температура испытаний составляет -196 °C , а среднее значение работы удара не менее 27 Дж для поперечных образцов (не менее 19 Дж на одном из трех образцов серии);

3 в том случае, если требуется проведение испытаний на ударный изгиб, из каждой пробы стыковых соединений листов и труб должно быть изготовлено в соответствии с рис. 6.7.1.5 пять комплектов из трех образцов каждый для испытаний на ударный изгиб с расположением надреза:

по центру шва;

по линии сплавления;

по ЗТВ на расстоянии 1 мм от линии сплавления;

по ЗТВ на расстоянии 3 мм от линии сплавления;

по ЗТВ на расстоянии 5 мм от линии сплавления;

.4 в облицовочном проходе/проходах должно быть измерено количество ферритной составляющей;

.5 в случае необходимости (если это предусмотрено условиями технической документации для конкретного изделия или конструкции) объем испытаний может включать определение стойкости сварного соединения против МКК согласно 6.7.3.7.

6.7.3.6 Результаты механических испытаний сварных соединений должны отвечать требованиям табл. 6.7.3.6. Количество ферритной составляющей в облицовочном проходе/проходах должно находиться в пределах от 2 % до 10 % за исключением супер аустенитных сталей S 31245 и N 08904, где ее содержание должно быть номинально на нулевом уровне.

Таблица 6.7.3.6

Свариваемая сталь			Испытания на растяжение, не менее				Испытания на загиб ¹		Определение твердости HV10, Не более	Ударный изгиб ^{2,5}		
Под-группа ИСО/ТР 15608	Обозначение типичного химического состава	Тип AISI/UNS	Поперечные образцы R _m , МПа Не менее	Продольные цилиндрические образцы			Диаметр оправки D _{опр}	Угол загиба α, град		Шов KV _{WM} , Дж	Линия сплавления и ЗТВ	
				R _m , МПа Не менее	R _{p0,2} , МПа Не менее	A ₅ , % Не менее					KV _T ³ , Дж	KV _L ⁴ , Дж
8.1	x3CrNiMo 19 11 3	316L	500	500	270	25	4t	180	Не требуется	27	27	41
8.2	x3CrNiMoN 19 11 3	316LN	530	540	305	25	4t	180	Не требуется	27	27	41
	x8CrNi Ti 18 11	321	500	550	290	22	4t	180	Не требуется	27	27	41
	x8CrNi Nb18 11	347	515	550	290	22	4t	180	Не требуется	27	27	41
	x3CrNi 20 11	304L	500	500	270	25	4t	180	Не требуется	27	27	41
	x3CrNiMo 20 13 4	317L	530	530	305	22	4t	180	Не требуется	27	27	41
	x3CrNiMoN 20 13 4	317LN	570	570	340	22	4t	180	Не требуется	27	27	41
	x2CrNiMoCu 20 18 6 1	S 31254	650	650	370	22	4t	180	Не требуется	27	27	41
	x2CrNiMoCu 21 23 4 2	N08904	500	500	270	22	4t	180	Не требуется	27	27	41

¹ t — толщина образца для испытаний на изгиб.

² Проведения испытаний образцов на ударный изгиб не требуется, если расчетная температура эксплуатации выше минус 105 °С. В том случае, если требуется проведение испытаний на ударный изгиб, температура испытаний составляет минус 196 °С.

³ Листовой и широкополосовой прокат, если дополнительно не согласовано иного, подвергаются испытаниям с применением поперечных образцов KV_T.

⁴ Трубы, профильный прокат, а также поковки подвергаются испытаниям с применением продольных образцов KV_L.

⁵ В таблице приведены средние значения при испытании комплекта из трех образцов. Соответствующие допускаемые единичные значения составляют:
19 Дж для среднего значения 27 Дж;
29Дж для среднего значения 41 Дж.

6.7.3.7 Если условиями контракта или эксплуатации изделия требуется проведение испытаний по определению стойкости сварного соединения на стойкость к межкристаллитной коррозии, то они должны выполняться путем испытаний в кипящем водном растворе сернокислой меди (CuSO4•5H2O) и серной кислоты (H2SO4) в присутствии стружки металлической меди в соответствии с требованиями признаваемых Регистром международных или национальных стандартов (ASTM A262, Practice E; ИСО 3651-2; ГОСТ 6032, метод АМУ). Если это применимо, то предпочтительным является использование для испытаний образцов с поперечным расположением шва.

6.7.3.8 Для грузовых емкостей, технологических сосудов под давлением и вторичных барьеров судов для перевозки сжиженных газов наливом область одобрения технологического процесса сварки аналогична указанию 6.7.1.8. В остальных случаях область одобрения технологического процесса сварки по результатам испытаний соответствует указанию 6.6 за исключением дополнительного ограничения по величине погонной энергии в пределах ± 15 % от номинального значения при испытаниях.

6.8 ОФОРМЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОДОБРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРКИ

6.8.1 Оформление Свидетельства.

6.8.1.1 При выполнении всех предусмотренных настоящим разделом требований Регистр оформляет и выдает Свидетельство об одобрении технологического процесса сварки (форма 7.1.33, стр. 1 и 2).

Примечание. Работы по одобрению технологических процессов сварки, так же, как и допуск сварщиков, должны, как правило, предшествовать освидетельствованию Регистром сварных конструкций при их изготовлении на предприятии.

6.8.1.2 Свидетельство об одобрении технологического процесса сварки оформляется и выдается подразделением РС, осуществляющим освидетельствование судна при постройке или освидетельствование сварных конструкций при их изготовлении, для сварки которых применяются одобренные Регистром технологические процессы.

6.8.2 Оформление приложений к Свидетельству.

6.8.2.1 Спецификация испытаний сварного соединения.

Спецификация испытаний сварного соединения (форма 7.1.33, стр. 3 и 4) оформляется инспектором РС, непосредственно осуществляющим техническое наблюдение за проведением испытаний по одобрению технологических процессов сварки на предприятии, изготавливающем сварные конструкции.

Примечания: 1. За достоверность и точность, технической информации, приведенной в спецификации, несет ответственность специалист по сварке, назначенный администрацией предприятия ответственным за проведение испытаний по одобрению технологических процессов сварки. Последний также отвечает за комплектацию спецификации необходимыми приложениями и делает в спецификации соответствующую отметку с указанием должности, а также фамилии и инициалов.

2. Допускается заполнение отчетности по одобрению технологического процесса сварки (WPQR) непосредственно ответственным лицом предприятия (изготовителя) сварных конструкций с применением форм спецификаций идентичных приложению А "Record of weld test" стандарта ИСО 15614-1.

Спецификация испытаний сварного соединения должна комплектоваться приложениями, необходимыми для правильного назначения и контроля за областью одобрения Свидетельства об одобрении технологического процесса сварки, а именно:

копией сертификата на основной металл, применяемый для сварки проб;

копией сертификата на присадочный материал, применяемый для сварки проб (электроды, сварочную проволоку или прутки);

копией сертификата на сварочный флюс или защитный газ (наличие последнего обязательно при применении готовых смесей защитных газов, поставляемых специализированными фирмами);

копией сертификата на подкладочный материал (например, на керамические подкладки).

6.8.2.2 Протокол результатов испытаний.

Протокол результатов испытаний (форма 7.1.33, стр. 5 и 6) оформляется инспектором РС, непосредственно осуществляющим техническое наблюдение за проведением испытаний по одобрению технологических процессов сварки на предприятии, изготавливающем сварные конструкции.

Примечания: 1. За достоверность и точность приведенной в протоколе технической информации несет ответственность:

специалист по сварке, назначенный администрацией предприятия ответственным за проведение испытаний по одобрению технологических процессов сварки, либо

должностное лицо испытательной лаборатории предприятия, непосредственно выполняющего неразрушающий контроль и механические испытания проб, имеющее право подписи.

2. Допускается заполнение протокола испытаний сварного соединения непосредственно ответственным лицом предприятия изготовителя сварных конструкций с применением идентичных приложению А "Test results" стандарта ИСО 15614-1.

Протокол результатов испытаний должен комплектоваться приложениями документально подтверждающими результаты испытаний сведения о которых не могут быть в полном виде приведены в документе, а именно:

протоколов (копий) результатов замеров твердости и осмотра макрошлифов (см. приложение к форме 7.1.33);

протоколов неразрушающего контроля сварных проб с расшифровкой характера и размера выявленных дефектов.

Протокол результатов испытаний рекомендуется комплектовать первичными документами (копиями/подлинниками или выписками из протоколов), которые подтверждают приводимые сведения.

6.8.2.3 Спецификация процесса сварки.

Данный документ составляется изготовителем сварных конструкций в соответствии с требованиями стандарта ИСО 15609-1 (дуговая сварка) или ИСО 15609-2 (газовая сварка). Соответствующие требования и разъяснения приводятся в табл. 6.8.2.3.

6.8.3 Условия действия Свидетельства об одобрении технологического процесса сварки.

6.8.3.1 Сроки действия Свидетельства об одобрении технологического процесса сварки и его подтверждения устанавливаются согласно требованиям разд. 6 части I «Общие положения по техническому наблюдению». При этом отчетность по одобрению технологического процесса сварки, как правило, не имеет прямого ограничения по сроку действия и может приниматься Регистром к сведению при рассмотрении спецификаций процесса сварки, оформленных на ее основании.

6.8.3.2 Предприятием, изготавливающим сварные конструкции, должны соблюдаться требования Регистра по области одобрения каждого технологического процесса сварки. В случае несоблюдения данного условия Свидетельство об одобрении технологического процесса сварки теряет силу, и должны быть выполнены новые квалификационные испытания по одобрению.

6.8.3.3 В период срока действия Свидетельства об одобрении технологического процесса сварки не должно возникать вопросов, касающихся качества сварных соединений, выполненных по одобренной Регистром технологии. Предприятие, изготавливающее сварные конструкции, должно вести система-тический контроль и анализ качества сварных соединений, в том числе по конкретным технологическим процессам сварки. При этом с результатами этого анализа должен быть ознакомлен инспектор РС при выполнении им процедуры подтверждения Свидетельства об одобрении технологического процесса сварки согласно требованиям 6.8.3.4.

При систематически высоком уровне дефектности сварных швов действие Свидетельства об одобрении технологического процесса сварки может быть прекращено РС, а технологический процесс должен быть пересмотрен и подвергнут новым квалификационным испытаниям по одобрению.

6.8.3.4 Подтверждение Свидетельства об одобрении технологического процесса сварки выполняется инспектором РС на основании заявки предприятия, изготавливающего сварные конструкции, в сроки, установленные разд. 6 части I «Общие положения по техническому наблюдению». При этом подтверждение Свидетельства и его переоформление на новый срок, как правило, не требуют проведения новых или дополнительных квалификационных испытаний, если соблюдаются все перечисленные выше условия его действия.

Требования к заполнению Спецификации процесса сварки

№ п/п	Наименование позиций формы	Требования к заполнению
1	Предприятие	Наименование предприятия, изготавливающего сварные конструкции, разработавшего СПС
2	СПС №	Обозначение СПС в соответствии с принятой изготовителем системой кодов
3	Соответствие спецификации испытаний сварного соединения	Обозначение спецификаций испытаний сварного соединения и протоколов результатов испытаний, на основании которых данный технологический процесс одобрен Регистром
4	Основной металл: категория и марка; диапазон толщин; диапазон наружных диаметров труб	Категория основного металла в соответствии с правилами Регистра и/или ее обозначение согласно национальным стандартам, обозначение стандарта. Минимальная и максимальная толщины свариваемого металла. Минимальный и максимальный наружные диаметры свариваемых труб
5	Способ сварки	Условное обозначение способа сварки согласно стандарту ИСО 4063
6	Процесс сварки	Условные обозначения: М — ручная сварка (используется с 1 октября 2019 и после этой даты); MW — ручная сварка (используется до 1 октября 2019); S — полуавтоматическая сварка (используется с 1 октября 2019 и после этой даты); SA — полуавтоматическая сварка (используется до 1 октября 2019); А — автоматическая сварка
7	Конструктивные элементы подготовки кромок	Эскиз подготовки кромок свариваемых деталей с указанием конфигурации и размеров, а также обозначение нормативного документа/стандарта
8	Конструктивные элементы сварного соединения и технология сварки	Эскиз выполненного сварного соединения с указанием размера в соответствии с требованиями документации на изделие/конструкцию. Указывается также обозначение нормативного документа/стандарта
9	Способ подготовки кромок	Указываются метод подготовки кромок под сварку, а также, при необходимости, технологические особенности сборки под сварку: сборочный кондуктор или стенд, сборочные скобы, сборка на прихватках
10	Требования по зачистке кромок	Указываются требования по зачистке кромок и метод зачистки
11	Наличие подкладок	Указывается необходимость применения подкладок или мер по защите корня шва: nb — сварка без подкладок; mb — сварка с применением подкладок; gb — сварка с поддувом защитного газа
12	Материал подкладок	Указываются тип подкладок, их материал и размеры. При защите корня шва поддувом газа приводятся его состав и расход
СВЕДЕНИЯ О СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ		
13	Присадочные материалы	Должны быть указаны: марка и название предприятия-изготовителя (приводятся в графе «другая информация»); категория в соответствии с правилами Регистра, если она предусмотрена правилами для данного материала; классификация в соответствии с национальными стандартами (группа индексов и обозначение стандарта); диаметр электрода/проволоки или ширина и толщина ленточного электрода; для способа сварки 111 приводятся требования по прокатке/просушке электродов перед употреблением (если требуется) и ограничения по времени и условиям хранения; приводится также обозначение нормативных документов, регламентирующих эти параметры (при их наличии)
14	Вспомогательные материалы	Должны быть указаны: для способа сварки 12 — сведения о применяемом флюсе, включая его классификацию (обозначение и стандарт), название производителя и его торговую марку, а также требования по прокатке флюса; для способов сварки 131, 133, 135, 136, 141 и 15 — сведения о фактическом составе защитного газа и его расходе, включая обозначение нормативных документов, регламентирующих их состав. Для газовых смесей, поставляемых специализированными фирмами, может также приводиться и торговая марка смеси; для способа сварки 141 — обозначение марки вольфрамового электрода со ссылкой на стандарт и его диаметр
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ		
15	Положение шва и направление сварки	Условные обозначения — согласно стандарта ИСО 6947 (см. рис. 6.2.2.4-1 — 6.2.2.4-3)
16	Техника перемещения электрода	Указывается наличие поперечных колебаний электрода, а также: максимальная ширина валиков для ручной и полуавтоматической сварки; амплитуда поперечных колебаний электрода для автоматической сварки
17	Строжка корня шва	Указываются наличие данной операции, метод и требования по ее выполнению: gg — сварка со строжкой; ng — сварка без строжки
18	Одно- и многоэлектродная	Указывается число сварочных электродов, а также (в графе «Другие параметры») для способа сварки 12 — форма проволочных электродов и схема их подключения к источнику питания
19	Одно- и многопроходная	Условные обозначения: sg — однопроходная; mg — многопроходная
20	Размер сопла горелки	Для способов сварки 131, 133, 135, 136, 141 и 15 указывается диаметр сопла горелки
21	Вылет проволоки	Для способов сварки 12, 131, 133, 135, 136, 15 указывается расстояние от токоподводящего мундштука сварочной горелки головки до поверхности свариваемой детали
22	Предварительный подогрев	Указываются: минимальная температура предварительного подогрева, если он предусматривается; минимальная температура окружающего воздуха, при которой разрешается выполнять сварочные работы, если подогрев не применяется;

№ п/п	Наименование позиций формы	Требования к заполнению
23	Межпроходная температура	другие условия, при которых требуется применение подогрева (низкая температура, повышенное содержание водорода в наплавленном металле и др.) Указываются ограничения по межпроходной температуре:
24	Термообработка после сварки	минимальной для технологии сварки с сопутствующим подогревом (в том числе автоподогревом); максимальной для технологии сварки, не требующей сопутствующего подогрева Указывается необходимость выполнения термообработки или операции старения (дисперсионного упрочнения) после сварки, а также (в соответствующих графах) приводятся ее параметры. Если требуется, к СПС может прикладываться самостоятельная спецификация на выполнение термообработки
РЕЖИМЫ СВАРКИ		
25	Род тока и полярность	Условные обозначения: DC+ — постоянный ток обратной полярности; DC— — постоянный ток прямой полярности; DC± — постоянный ток обратной и прямой полярности; AC — переменный ток; PAW — импульсно-дуговая сварка
26	Номер прохода	Должны указываться режимы сварки по отдельным проходам, если технологический процесс предусматривает их изменение (например, различные режимы для корневых и заполняющих проходов)
27	Диаметр электрода	Должны быть указаны режимы сварки для каждого диаметра электрода (пункт 13 таблицы) и положения сварки (пункт 15 таблицы), указанные в СПС
28	Ток, напряжение	Приводятся диапазоны сварочного тока и напряжения в пределах номинального значения
29	Скорость сварки	Указывается диапазон значений скорости сварки для процесса А в пределах номинального значения
30	Скорость подачи сварочной проволоки	Для процессов сварки S — полуавтоматическая сварка (используется с 1 октября 2019 и после этой даты); SA (используется до 1 октября 2019) и А указывается диапазон значений скорости подачи электродной проволоки
31	Погонная энергия	Указывается в случае, когда для обеспечения свойств сварного соединения требуется ограничение максимального значения погонной энергии
32	Другая информация	В графе должно быть указано: при сварке способом 111 — номинальная длина шва, выполненная одним электродом; если оборудование не позволяет контролировать режимы сварки (см. пункты 28, 29, 30 таблицы) — регулировки настройки оборудования, соответствующие заданным режимам; для импульсно-дуговой сварки — ее характеристики (время импульса, ток импульса, частота импульсов, напряжение и ток «дежурной дуги», форма импульсов и т. п.).

7 ОДОБРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

7.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.1 Технологические процессы сварки, применяемые для изготовления подлежащих освидетельствованию Регистром конструкций из алюминиевых сплавов, должны быть одобрены Регистром и отвечать установленным ниже требованиям.

7.1.2 Документом, удостоверяющим, что применяемый на верфи или предприятии-изготовителе сварных конструкций технологический процесс сварки прошел испытания и одобрен Регистром для применения, является Свидетельство об одобрении технологического процесса сварки (форма 7.1.33).

7.1.3 Требования настоящего раздела распространяются на процедуру одобрения технологических процессов сварки алюминиевых сплавов путем проведения испытаний пробной сваркой типовых проб. Допускается применение других схем одобрения технологических процессов сварки алюминиевых сплавов. При этом вопрос об изменении схемы одобрения может быть принят Регистром к рассмотрению в следующих случаях:

если на типовых пробах, предусмотренных требованиями 7.3, не могут быть воспроизведены особенности сварки конструкций в производственных условиях, и требуется проведение предварительных испытаний до начала производства с имитацией реального технологического процесса;

если производитель сварных конструкций может представить Регистру убедительные основания для возможности применения схемы одобрения с использованием так называемой «стандартной процедуры сварки»;

если технологические процессы сварки уже проходили испытания и были ранее одобрены компетентными органами/классификационными обществами применительно к конкретному сварочному производству, и при этом применявшаяся программа испытания не уступала требованиям настоящего раздела.

7.1.4 В случае применения способов сварки, не предусмотренных в настоящем разделе, или техно-логических процессов, сопряженных с повышенной степенью риска образования дефектов (например, технология односторонней сварки со свободным обратным формированием корня шва), должны быть предусмотрены соответствующие испытания в процессе производства. Эти испытания должны обеспечить контроль стабильности технологических процессов сварки.

7.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

7.2.1 Определения и пояснения.

Определения, пояснения и термины, используемые в настоящем разделе, аналогичны приведенным в 6.2.1.

7.2.2 Условные обозначения, применяемые при одобрении технологических процессов сварки.

Одобрение технологических процессов сварки алюминиевых сплавов согласно требованиям настоящего раздела выполняется для следующих способов сварки (условные обозначения соответствуют стандарту ИСО 4063):

131 — дуговая сварка сплошной проволокой в среде инертного газа;

141 — дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертного газа;

15 — плазменная сварка.

При этом в зависимости от степени механизации труда сварщика процессы сварки разделяются на группы, указанные в 4.3.2.2.

Присадочные сварочные материалы, применяемые для сварки судостроительных алюминиевых сплавов, классифицируются по категориям согласно табл. 4.9.1.3-1 и 4.9.1.3-2 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

Защитные газы, применяемые для сварки, в зависимости от состава разделяются на группы, обозначаемые индексами в соответствии с указаниями табл. 4.9.1.4 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

Судостроительные алюминиевые сплавы, на которые распространяются требования настоящего раздела, классифицируются по категориям в соответствии с табл. 5.1.2, 5.1.3-1 и 5.1.3-2 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов. При этом при одобрении технологических процессов сварки алюминиевые сплавы дополнительно объединяются в группы согласно указаниям табл. 7.2.2.

Таблица 7.2.2

Классификация международных судостроительных алюминиевых сплавов по группам типового состава согласно стандарту ИСО/ТР 15608

Группа	Подгруппа	Тип сплава/характеристика	Типичные представители
21	—	Чистый алюминий с содержанием примесей или легирующих элементов до 1 % включительно	1050A[Al 99,5] 1200[Al 99,0]
22	Нетермоупрочняемые сплавы		
	22.1	Алюминиево-марганцевые сплавы	3103[AlMn 1]
	22.2	Алюминиево-магниевые сплавы с содержанием Mg ≤ 1,5 %	5005[AlMg 1(B)] 5050[AlMg 1,5(C)]
	22.3	Алюминиево-магниевые сплавы с содержанием 1,5 % < Mg ≤ 3,5 %	5251[AlMg2] 5052[AlMg2,5] 5754[AlMg3]* 5154[AlMg3,5]
	22.4	Алюминиево-магниевые сплавы с содержанием Mg > 3,5 %	5086[AlMg4]* 5083[AlMg4,5Mn0,7]* 5383[AlMg4,5Mn0,9]* 5456[AlMg5]* 5059[—]*
23	Термоупрочняемые сплавы		
	23.1	Алюминиево-магниево-кремниевые сплавы	6060[AlMgSi] 6063[AlMg0,7Si] 6005A[AlSiMg(A)]* 6082[AlSi1MgMn]* 6061[AlMg1SiCu]*
	23.2	Алюминиево-цинково-магниевые сплавы	7075[AlZn6MgCu1,5]
24	Алюминиево-кремниевые сплавы с содержанием Cu ≤ 1 %		
	24.2	Алюминиево-кремниево-магниевые сплавы с содержанием Cu ≤ 1 %, 5 % < Si ≤ 15 % и 0,1 % < Mg ≤ 0,80 %	42100[AlSi7Mg0,3] 42200[AlSi7Mg0,6] 43100[AlSi10Mg(b)] 44100[AlSi12(b)]
* Отмечены судостроительные алюминиевые сплавы, подпадающие под классификацию разд. 5 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов.			

Условные обозначения пространственных положений при одобрении технологических процессов сварки соответствуют стандарту ИСО 6947 и приведены в приложении 2 раздела 4.

Условные обозначения, относящиеся к типу сварного соединения и технологическим особенностям его выполнения, соответствуют указаниям 6.2.2.3.

7.3 ТИПЫ ПРОБ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.3.1 Общие требования к изготовлению проб.

7.3.1.1 Конструктивные элементы подготовки кромок, размеры сварного шва и технологические особенности выполнения сварки должны соответствовать пСПС для одобряемого процесса сварки с учетом области одобрения. При проведении испытаний должны быть проверены наиболее неблагоприятные варианты подготовки кромок и сборки под сварку с точки зрения обеспечения качества сварных соединений.

Примечание. Для выполнения данного требования Регистр может потребовать расширения программы испытаний (например, сварки двух проб вместо одной для нижней и верхней границ допуска по сборочному зазору, разностенности, величине притупления свариваемых кромок и т.п.).

7.3.1.2 Сварка проб при испытаниях должна выполняться с использованием оборудования, аналогичного применяемому в цеховых условиях.

7.3.1.3 Зачистка деталей перед сваркой и сборка должны выполняться аналогично процедуре, применяемой при изготовлении продукции и отраженной в пСПС.

7.3.1.4 Если сборочные прихватки входят в состав сварных швов конструкции, они должны быть включены в подлежащую испытаниям часть проб.

7.3.1.5 Параметры технологии и режим сварки должны отвечать требованиям пСПС. При этом должны полностью соблюдаться, если таковые имеются, требования к температуре подогрева, межпроходной температуре и параметрам термообработки/старения сварных соединений.

7.3.1.6 Размеры проб должны гарантировать получение достоверных сведений о стабильности технологического процесса, а также учитывать условия теплоотвода в реальной конструкции.

7.3.1.7 Толщина основного металла, наружный диаметр соединяемых труб, а также расчетная толщина углового шва должны находиться в пределах номинальных значений этих параметров, имеющих место при изготовлении сварных конструкций, а также отвечать требованиям по области одобрения.

7.3.1.8 Для выполнения сварки проб должна применяться сварочная проволока (прутки) максимального предусмотренного пСПС диаметра или, по согласованию с Регистром, на один типоразмер меньшего.

7.3.2 Типы проб и методы испытаний.

7.3.2.1 Для одобрения технологических процессов сварки стыковых соединений листов и других видов полуфабрикатов должна применяться проба стыкового соединения, соответствующая указаниям рис. 7.3.2.1 с учетом требований 7.3.1.7.

После сварки проба должна быть подвергнута испытаниям в объеме требований табл. 7.3.2.1. Схема вырезки образцов из пробы стыкового соединения листов для проведения механических испытаний должна соответствовать рис. 7.3.2.1.

7.3.2.2 Для одобрения технологических процессов сварки стыковых соединений труб из алюминиевых сплавов должна применяться проба с размерами согласно рис. 7.3.2.2, а, с учетом требований 7.3.1.7. После сварки проба должна быть подвергнута испытаниям в объеме требований табл. 7.3.2.1.

Схема вырезки образцов из пробы стыкового соединения труб для проведения механических испытаний должна соответствовать рис. 7.3.2.2, б. Если размеры пробы не позволяют изготовить образцы в необходимом количестве, должны быть сварены и подвергнуты испытаниям две или большее число проб.

7.3.2.3 Для одобрения технологических процессов сварки угловых и тавровых соединений листов и полуфабрикатов может применяться тавровая проба с размерами согласно рис. 7.3.2.3 с учетом требований 7.3.1.7.

В соответствии с пСПС проба Т-образного соединения может быть изготовлена: без разделки кромок (сварка угловым швом/калибром);




Рис. 7.3.2.1

Проба стыкового сварного соединения и схема вырезки образцов:
для ручной и полуавтоматической сварки с размерами:

$a \geq 150$ мм, но не менее $3t$; $b \geq 350$ мм, но не менее $6t$; $c \approx 25$ мм;

для автоматической сварки с размерами: $a \geq 200$ мм; $b \geq 1000$ мм и $c \approx 50$ мм

Таблица 7.3.2.1

Вид контроля и испытаний	Объем контроля и испытаний	Примечания
Внешний осмотр и измерение Контроль радио-графическим или ультразвуковым методом	100 % длины шва 100 % длины шва	— Для сварных соединений толщиной $t < 12$ мм должен применяться контроль радиографическим методом, а при $t \geq 12$ мм по согласованию с Регистром допускается замена контроля радиографическим методом на контроль ультразвуковым методом
Контроль капиллярным методом Испытание поперечных плоско- разрывных образцов на растя- жение	100 % длины шва 4 образца	— Испытаниям подвергаются 2 образца на растяжение со снятым усилением шва и 2 образца с усилением, соответствующим требованиям национальным стандартам
Испытание поперечных образ- цов на статический изгиб	4 образца	Для сварных соединений толщиной $t < 12$ мм испытаниям под- вергаются по 2 образца с растяжением корня и поверхности шва, а при $t \geq 12$ мм выполняется испытание 4-х образцов на бо-ковой изгиб
Контроль макрошлифов	1 поперечный макрошлиф	—
Контроль микрошлифов	1 поперечный микрошлиф	—

либо с разделкой кромок (с полным или частичным проваром).

Применение пробы таврового соединения листов является обязательным в следующих случаях:

для одобрения автоматической сварки Т-образных соединений с разделкой кромок;

для одобрения технологии сварки однопроходным угловым швом/калибром без разделки кромок.

В остальных случаях одобрение технологических процессов сварки угловых и тавровых соединений листов и полуфабрикатов может выполняться в пределах области одобрения согласно указаниям табл. 7.5.3.3.




Рис. 7.3.2.2

Проба стыкового соединения труб:

a — размеры пробы;

b — схема вырезки образцов для испытаний




Рис. 7.3.2.3

Проба таврового сварного соединения и схема вырезки образцов:

для ручной и полуавтоматической сварки с размерами:

$b \geq 150$ мм, но не менее $6t_1$ для соединений без разделки кромок; $b \geq 350$ мм, но не менее $6t_1$ для соединений с разделкой кромок; $c \approx 25$ мм; $a \geq 150$ мм, но не менее $3t_2$; $d \geq 350$ мм, но не менее $6t_1$ (отбор макрошлифов производится в зонах 2 и 3, отбор микрошлифа — в зоне 3);

для автоматической сварки с размерами:

$a \geq 150$ мм, но не менее $3t_2$; $b \geq 350$ мм, но не менее $6t_1$; $d \geq 1000$ мм; $c \approx 50$ мм (отбор макрошлифов производится в зонах 1, 2, 3; отбор микрошлифа — в зоне 3)

После сварки тавровая проба должна быть подвергнута испытаниям в объеме требований табл. 7.3.2.3. Схема вырезки образцов из пробы таврового соединения должна соответствовать рис. 7.3.2.3. При этом при проведении испытаний по одобрению технологических процессов ручной и полуавтоматической сварки на зачетной длине пробы должна быть сделана по крайней мере одна операция «стоп — старт». Место операции «стоп — старт» должно быть замаркировано и подлежит тщательной проверке методами неразрушающего контроля с последующим изготовлением и контролем одного макрошлифа.

Таблица 7.3.2.3

Вид контроля и испытаний	Объем контроля и испытаний	Примечания
Внешний осмотр и измерение Контроль радио-графическим или ультразвуковым методом	100 % длины шва 100 % длины шва	— Контроль радиографическим или ультразвуковым методом применяется только для сварных соединений с полным проваром
Контроль капиллярным методом Контроль макрошлифов	100 % длины шва 2(3) образца	— Один макрошлиф для ручной и полуавтоматической сварки должен быть изготовлен в месте, соответствующем операции «стоп — старт». Из проб, выполненных автоматической сваркой, изготавливается 3 макрошлифа
Контроль микрошлифов Испытание на излом	1 образец 2 образца (≥ 120 мм)	— Испытание на излом применяется только для соединений без разделки кромок, выполненных односторонним угловым швом (калибром)

7.3.2.4 Проба узла сочленения труб.

7.3.2.4.1 Одобрение технологических процессов сварки соединений труб угловым швом, а также узлов сочленения труб может выполняться на основании испытаний пробы, соответствующей рис. 7.3.2.4.1, с учетом требований 7.3.1.7. Угол между осями труб α должен соответствовать минимальному значению, имеющему место в производственной практике.

В соответствии с особенностями подготовки свариваемых кромок под сварку и толщиной стенки привариваемой трубы проба, соответствующая рис. 7.3.2.4.1, может быть изготовлена:

без разделки кромок при аттестации технологических процессов сварки угловым швом;
либо с разделкой кромок с обеспечением полного или частичного провара.




Рис. 7.3.2.4.1

Проба узла сочленения труб/соединения труб угловым швом и схема вырезки образцов:
1 и 2 — места отбора макрошлифов; 1 — место отбора микрошлифа; $a \geq 150$ мм

В зависимости от реальной производственной практики, зафиксированной в пСПС, проба узла сочленения труб может быть изготовлена в следующих конструктивных вариантах:

- в виде (не сообщающегося с основной трубой) приварного элемента;
- в виде сквозного (сообщающегося с основной трубой) приварного элемента;
- в виде проходного (сквозь основную трубу) приварного элемента.

7.3.2.4.2 Применение пробы узла сочленения труб с разделкой кромок является обязательным при проведении испытаний по одобрению:

- технологических процессов ручной и полуавтоматической сварки для диапазона диаметров привариваемой трубы $168,3 \leq D_2 \leq 500$ мм при толщине ее стенки $t_2 \geq 12$ мм (см. рис. 7.3.2.4.1);
- технологических процессов автоматической сварки, включая роботизированные комплексы.

При этом следует руководствоваться следующими указаниями:

для ручной и полуавтоматической сварки ось основной трубы должна быть ориентирована вертикально, что является достаточным для одобрения всех других положений оси трубы в производственной практике;

для автоматической сварки и роботизированных комплексов ориентация оси основной трубы должна соответствовать реальным условиям выполнения сварных соединений; область одобрения по ориентации оси основной трубы ограничена углами $\pm 30^\circ$ от ее номинального положения.

В остальных случаях возможна процедура одобрения технологических процессов сварки узлов соединений труб или вварки труб в плоскую переборку с разделкой кромок соединяемых деталей путем распространения одобрения результатов испытаний по сварке стыковых соединений труб (если последние выполнялись).

7.3.2.4.3 Применение пробы узла сочленения труб без разделки кромок является обязательным при проведении испытаний по одобрению:

- технологических процессов автоматической сварки, включая роботизированные комплексы;
- технологических процессов, обеспечивающих глубокий провар корня шва, который учитывается в расчетной толщине углового шва;
- технологических процессов, предусматривающих выполнение сварки по методу «сверху — вниз», т.е. в положении PG или J-LO45.

Требования по ориентации оси основной трубы при проведении испытаний аналогичны требованиям 7.3.2.4.2.

В остальных случаях допускается процедура одобрения технологических процессов сварки соединений труб угловым швом без разделки кромок на основании испытаний проб стыковых соединений труб (если последние проводились) согласно указаниям 7.5.3.3.

7.3.2.4.4 После сварки проба узла сочленения труб должна быть подвергнута контролю согласно табл. 7.3.2.4.4.

Таблица 7.3.2.4.4

Вид контроля и испытаний	Объем контроля	Примечания
Внешний осмотр и измерение	100 % длины шва	—
Контроль ультразвуковым методом	100 % длины шва	Контроль ультразвуковым методом применяется только для соединений, выполненных с полным проваром
Контроль капиллярным методом	100 % длины шва	—
Контроль макрошлифов	2 поперечных макрошлифа	—
Контроль микрошлифов	1 поперечный микрошлиф	—

Схема вырезки образцов из пробы для проведения испытаний должна соответствовать рис. 7.3.2.4.1.

7.4 ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ПРОБ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБРАЗЦОВ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

7.4.1 Общие требования по проведению контроля и испытаний.

7.4.1.1 Каждая проба после сварки должна подвергаться испытаниям в объеме требований 7.3. При этом при выполнении контроля сварных соединений, изготовлении образцов, проведении испытаний, а также при оценке полученных результатов следует руководствоваться изложенными ниже требованиями.

7.4.1.2 Весь неразрушающий контроль и испытания проб сварных соединений должны выполняться после проведения термической обработки, если она предусмотрена пСПС, а пробы из термически упрочняемых сплавов группы 23 (см. табл. 7.2.2) должны быть подвергнуты естественному или искусственному старению до вырезки образцов для проведения испытаний.

7.4.1.3 В том случае, если это не противоречит условиям контракта или спецификации на изготовление конкретной продукции, оценка качества проб сварных соединений из алюминиевых сплавов по результатам контроля неразрушающими методами испытаний должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта ИСО 10042 для уровня качества В. При этом для наружных дефектов, связанных с превышением размеров шва (превышение высоты и ширины усиления стыкового шва, превышение расчетной толщины углового шва, чрезмерное усиление корня одностороннего стыкового шва), допустимым является снижение критериев оценки до уровня качества С.

При выполнении контроля конкретными методами неразрушающих испытаний должны соблюдаться требования стандарта ИСО 17635 к классу контроля и уровню качества:

для контроля внешним осмотром и измерением уровень качества В согласно ИСО 10042, методика проведения согласно ИСО 17637 (класс контроля не регламентируется);

для капиллярных методов контроля уровень качества 2X согласно ИСО 23277, методика проведения согласно ИСО 3452-1 (класс контроля не регламентируется);

для радиографического контроля уровень качества 1 согласно ИСО 10675-2, методика проведения согласно ИСО 17636 (класс контроля В).

Общие требования по проведению и основным параметрам неразрушающего контроля проб сварных соединений должны соответствовать указаниям 3.2 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

7.4.1.4 Контроль и испытания проб сварных соединений должны выполняться в следующей последовательности:

.1 контроль внешним осмотром и измерением;

.2 контроль капиллярным методом (предпочтительным является применение цветного метода);

.3 контроль радиографическим или ультразвуковым методом, если они предусмотрены для данного типа соединения;

.4 разметка проб и отбор образцов для методов разрушающего контроля. При этом допускается производить отбор образцов из зон сварного соединения, в которых не было выявлено дефектов по результатам неразрушающего контроля;

.5 изготовление образцов и проведение разрушающего контроля, а также контроль шлифов;

.6 оценка полученных результатов с учетом указаний 7.4.1.5 — 7.4.1.10.

7.4.1.5 Если результаты неразрушающего контроля сварной пробы согласно табл. 7.3.2.1, 7.3.2.3 и 7.3.2.4.4 неудовлетворительны, должна быть изготовлена одна дополнительная проба для повторного контроля. Если дополнительная проба бракуется по тем же причинам, что и первая, то данная технология считается непригодной для применения в производстве без внесения изменений, позволяющих обеспечить необходимое качество сварных соединений.

7.4.1.6 Если результаты испытаний образцов на растяжение или изгиб не соответствуют установленным требованиям по причинам, не обусловленным наличием дефектов сварки в образцах, необходимо провести повторное испытание на удвоенном числе образцов. Образцы для

повторных испытаний отбираются от той же пробы, при наличии достаточного запаса металла, или от новой дополнительно сваренной пробы.

7.4.1.7 Если результаты испытаний образцов на ударный изгиб не соответствуют установленным требованиям по причинам, не обусловленным наличием дефектов в образцах, необходимо провести повторное испытание одной дополнительной серии их трех образцов. Отбор образцов для дополнительных испытаний выполняется аналогично требованиям 7.4.1.6.

7.4.1.8 Если какой-либо образец не выдержал испытания только по причине неудовлетворительной геометрии шва или наличия поверхностных дефектов, включая кратерные трещины, то должны быть изготовлены два дополнительных образца на каждый забракованный для повторных испытаний. Отбор образцов для повторных испытаний осуществляется аналогично требованиям 7.4.1.6.

7.4.1.9 Если какой-либо образец не выдержал испытания по причине наличия допустимых шлаковых, газовых или неметаллических включений, должен быть изготовлен один дополнительный образец для повторных испытаний. Отбор образца осуществляется аналогично требованиям 7.4.1.6.

7.4.1.10 Результаты повторных испытаний считаются окончательными. При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний хотя бы на одном образце в соответствии с требованиями 7.4.1.6 — 7.4.1.9 технологический процесс сварки считается непригодным для применения без внесения изменений, позволяющих обеспечить необходимое качество металла сварных соединений.

7.4.2 Требования по контролю проб, изготовлению образцов и критериям оценки результатов испытаний для стыковых соединений.

7.4.2.1 Для определения свойств стыковых сварных соединений должны применяться следующие образцы:

образцы для испытаний на растяжение согласно указаниям 6.4.4.1 со снятым усилением или с усилением шва согласно требованиям национальных стандартов;

образцы для испытаний на статический изгиб поверхности и корня шва согласно указаниям 6.4.4.2;

образцы для испытаний на статический изгиб боковой поверхности шва согласно указаниям 6.4.4.2;

макрошлифы, подготовленные и протравленные с одной стороны таким образом, чтобы были четко различимы основной металл, линия сплавления, зона термического влияния и шов, включая расположение валиков в разделке;

микрошлифы, подготовленные и протравленные с одной стороны таким образом, чтобы в площадь рабочей поверхности попадали зона термического влияния, линия сплавления и металл шва.

7.4.2.2 Результаты испытаний образцов на растяжение и статический изгиб должны отвечать требованиям табл. 7.4.2.2.

На поперечных макрошлифах должны отсутствовать недопустимые дефекты. При этом во внимание принимаются дефекты в районе шва, включая 10 мм основного металла за пределами зоны термического влияния.

При осмотре макрошлифов должно быть также проконтролировано соответствие очередности и порядка выполнения проходов шва требованиям пСПС.

Исследование микроструктуры сварных соединений выполняется по программе, согласованной с Регистром в каждом конкретном случае. При контроле микрошлифов должно быть подтверждено отсутствие в металле сварного соединения зон, содержащих структурные составляющие или примеси, потенциально опасные с точки зрения работоспособности и статической прочности сварного соединения (хрупкие прослойки, сегрегации включений и т.п.).

7.4.3 Требования по контролю проб, изготовлению образцов и критериям оценки результатов испытаний для угловых и тавровых соединений.

Отбор макро- и микрошлифов из проб сварных соединений, соответствующих рис. 7.3.2.3 и рис. 7.3.2.4.1, должен выполняться аналогично требованиям 7.4.2.1. Образцы для испытаний на статический излом из пробы таврового соединения должны отбираться и испытываться согласно требованиям 6.4.4.3. При этом испытаниям должны быть подвергнуты оба угловых шва с противоположных сторон соединения суммарной длиной не менее 200 мм.

Таблица 7.4.2.2

Основной металл		Категория сварочного материала	Свойства сварных соединений (не менее)		
Категория	Состояние поставки		Растяжение	Статический изгиб ¹	
			R_m , МПа	Соотношение d/t_s^2	Угол загиба, град
Международные сплавы					
5754	O, F, H111, H24	RA/WA	190	4	180
5086	O, F, H111, H116, H32, H34	RB/WB	240	6	180
5083	O, F, H116, H321	RC/WC	270	6	180
5383,5456	O, H111, H116, H321	RC/WC	290	6	180
5059	O, H111, H116, H321	RC/WC	330	6	180
6005A	T5, T6	RD/WD	165	7	180
6061	T4	RD/WD	165	6	180
	T5, T6	RD/WD	165	7	180
6082	T4	RD/WD	170	6	180
	T5, T6	RD/WD	170	7	180
Национальные сплавы					
1530	O, H111, H112, $t_s \leq 12,5$ мм $t_s > 12,5$ мм	R1/W1	185	4	180
			165	4	180
1550	O, H111, H112, $t_s \leq 12,5$ мм $t_s > 12,5$ мм	R2/W2	275	6	180
			255	6	180
1561	O, H111, H112,	R3/W3	305	6	180
1565ч	O, H112	R3/W3	305	6	180
		R4/W4	335	6	180
1561H	H32, H321	R3/W3	305	6	180
1575	O, H111, H112	R4/W4	360	6	180
[AlSi1MgMn]	T5, T6	R5/W5	165	7	180
¹ При оценке результатов испытаний следует руководствоваться следующим: после выполнения изгиба образца на требуемый угол на его поверхности не должно возникать дефектов протяженностью более 3,0 мм; образовавшиеся на кромках образца дефекты могут не приниматься во внимание в том случае, если их появление не было обусловлено наличием несплавлений. ² Принятые обозначения: d — диаметр пуансона или внутреннего ролика, мм; t_s — толщина гибового образца, мм.					

Исследование макрошлифов и поверхности излома сварных швов должно подтвердить отсутствие недопустимых внутренних дефектов, включая отсутствие проплавления корневой части шва (уменьшение расчетной толщины углового шва при неправильной форме проплавления основного металла). Незначительные дефекты типа пор и шлаковых включений могут быть допущены, если их относительная площадь не превышает 1 % контролируемого сечения шва.

7.5 ОБЛАСТЬ ОДОБРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

7.5.1 Общие требования.

При назначении области одобрения технологического процесса сварки должны соблюдаться изложенные ниже требования. Изменения, вносимые производителем в СПС и выходящие за пределы области одобрения, требуют проведения новых испытаний.

Одобрение Регистром технологического процесса сварки, полученное верфью или производителем сварных конструкций, действительно для выполнения сварочных работ во всех цехах данной верфи/предприятия при условии соблюдения требований СПС на этот технологический процесс.

7.5.2 Требования по области одобрения, относящиеся к основному металлу.

7.5.2.1 Испытания, выполненные применительно к алюминиевому сплаву одной из групп согласно табл. 7.2.2, имеют область одобрения данного технологического процесса сварки для других сплавов этой группы с эквивалентным или более низким значением временного сопротивления в составе сварного соединения согласно табл. 7.4.2.2.

Для судостроительных сплавов область одобрения технологического процесса сварки по категориям основного металла идентична таковой для сварочных материалов согласно требованиям табл. 4.7.1.2-1 и табл. 4.7.1.2-2 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

При этом одобрение распространяется также на все сочетания категорий сплавов в пределах области одобрения.

7.5.2.2 Испытания по одобрению технологического процесса сварки, выполненные на пробах номинальной толщиной t , действительны для диапазона толщин, соответствующему указаниям табл. 7.5.2.2. Определение номинальной толщины t для различных типов соединений должно выполняться в соответствии со следующими требованиями:

для стыкового соединения за номинальную толщину принимается толщина более тонкой детали;

для соединений, выполненных угловым швом без разделки кромок, за номинальную толщину принимается толщина более толстой детали из соединяемых;

для тавровых соединений листов с разделкой кромок за номинальную толщину принимается толщина детали, на которой имеется разделка кромок (приварного элемента);

для угловых соединений с разделкой кромок за номинальную толщину принимается толщина более тонкой детали;

для узлов присоединения труб типа «глухого» наварного стакана за номинальную толщину принимается толщина стенки приварного элемента;

для узлов присоединения труб в форме сквозного или проходного приварного элемента за номинальную толщину принимается толщина основной трубы или листа.

Таблица 7.5.2.2

Толщина пробы при квалификационных испытаниях t , мм	Область одобрения по толщинам основного металла
$t \leq 3$ $3 < t \leq 20$ $t > 20$	От $0,5t$ до $2t$ вкл. Свыше 3 мм до $2t$ вкл. От $0,8t$ и выше

7.5.2.3 В зависимости от толщины углового шва испытанных проб одобрение технологического процесса сварки распространяется на сварные соединения с расчетными толщинами угловых швов от $0,75a$ до $1,5a$ включительно. При этом проведение испытаний на пробах с толщиной углового шва $a \geq 10$ мм распространяется на сварные соединения с расчетными толщинами угловых швов от 7,5 мм и выше.

Для угловых швов, выполненных в вертикальном положении по технологии «сверху — вниз» (положение PG), область одобрения ограничивается расчетными толщинами угловых швов от $0,75a$ до $1,1a$ включительно.

Наряду с нормированием области одобрения по величине a для угловых швов действуют также ограничения по области одобрения для толщины основного металла и наружному диаметру труб.

7.5.2.4 Область одобрения по наружному диаметру свариваемых труб или патрубков узлов сочленения должна назначаться в зависимости от наружного диаметра труб при проведении испытаний по одобрению согласно указаниям табл. 7.5.2.4.

7.5.2.5 При проведении испытаний по одобрению технологических процессов, связанных с выполнением сварки узлов сочленения труб, область одобрения по углу α_1 между осями соединяемых труб должна назначаться в зависимости от угла α при проведении испытаний по одобрению, исходя из соотношения $\alpha \leq \alpha_1 \leq 90^\circ$.

Таблица 7.5.2.4

Диаметр пробы при квалификационных испытаниях D , мм ¹	Область одобрения
$D \leq 25$ $D > 25$	От $0,5D$ до $2,0D$ $\geq 0,5D$, но не менее 25 мм
¹ D — наружный диаметр трубы или присоединяемого патрубка.	

7.5.3 Требования по области одобрения, относящиеся к технологии сварки.

7.5.3.1 Способ и процесс сварки.

Одобрение технологического процесса сварки действительно только для того способа и процесса сварки, которые применялись при проведении испытаний по его одобрению.

В случае применения технологии сварки в виде комбинации нескольких способов/процессов (например, автоматическая сварка плавящимся электродом для заполнения разделки и ручная сварка неплавящимся электродом для выполнения корня шва) область одобрения ограничивается той комбинацией способов сварки, которая применялась в процессе испытаний по одобрению. При этом процедура испытаний может быть реализована по совмещенной схеме (в виде комбинации на одной пробе) либо по раздельной (для каждого способа/процесса на отдельных пробах).

7.5.3.2 Положения сварки.

Сварка в одном из пространственных положений (трубы или пластины) имеет область одобрения на сварку во всех других положениях (трубы и пластины), за исключением положений PG и J-L045, для которых требуется проведение отдельных испытаний по одобрению процедуры сварки.

7.5.3.3 Область одобрения по типам сварных соединений в зависимости от применяемых в процессе испытаний по одобрению должна отвечать требованиям табл. 7.5.3.3.

7.5.3.4 Одобрение технологического процесса сварки действительно для сварочных материалов только той категории, которая проходила испытания в ходе одобрения. Вопрос о расширении области одобрения на сварочные материалы более высоких категорий (обеспечивающих более высокие показатели прочности сварных соединений) является в каждом случае предметом специального рассмотрения Регистром.

7.5.3.5 Одобрение технологического процесса сварки действительно только для того типа тока и полярности, которые применялись при испытаниях.

7.5.3.6 Если значение погонной энергии сварки регламентировано в пСПС, должны соблюдаться требования по области одобрения этого параметра в пределах $\pm 15\%$ от значения, имевшего место в процессе испытаний по одобрению.

7.5.3.7 Минимальная температура предварительного подогрева для области одобрения технологического процесса сварки должна соответствовать номинальной температуре пробы перед сваркой в процессе испытаний по одобрению.

Если предварительный подогрев не применяется в обычной практике, то под областью одобрения понимаются:

минимальная температура окружающего воздуха, при которой допускается выполнять сварочные работы,

и/или особые условия, при которых может потребоваться применение подогрева (низкая температура, сварка больших толщин и пр.).

7.5.3.8 Если технология сварки не предусматривает применения сопутствующего подогрева, то ограничение области одобрения по максимальной межпроходной температуре должно соответствовать фактической межпроходной температуре в процессе сварки пробы при испытаниях по одобрению.

Для технологических процессов, предусматривающих сопутствующий подогрев, ограничение области одобрения по минимальной межпроходной температуре должно соответствовать фактической межпроходной температуре в процессе сварки пробы при испытаниях по одобрению.

Таблица 7.5.3.3

Область одобрения по типам сварных соединений

(для технологических процессов сварки, заявка на одобрение которых подана до 1 октября 2019 года)

Тип сварной пробы при испытаниях по одобрению			Область одобрения										
			Стыковые соединения листов (P: BW)				Стыковые соединения труб (T:BW)		Соединения патрубка – ответвления (T: TW)		Соединения листов и труб, выполненные угловым швом без разделки кромки (FW)		
			Сварка с одной стороны (ss)		Сварка с двух сторон (bs)		Сварка с одной стороны (ss)		Сварка с одной стороны (ss)	Сварка с двух сторон (bs)			
			с под- кладками (mb)	без под- кладок (nb)	со строжкой (gg)	без строжки (ng)	с подкладками (mb)	без подкладок (nb)	—	—			
Стыко- вое соеди- нение листов (P:BW) ²	Сварка с одной стороны (ss)	с под- кладками (mb)	×	—	×	—	×	1	—	—	×	1	×
		без подкладок (nb)	×	×	×	×	×	1	×	1	×	1	×
	Сварка с двух сторон (bs)	со строж- кой (gg)	×	—	×	—	×	1	—	—	×	1	×
		без строжки (ng)	×	—	×	×	—	—	—	—	×	1	×
Стыко- вое соеди- нение т р у б (T:BW)	Сварка с одной стороны (ss)	с под- кладками (mb)	×	—	×	—	×	—	—	—	×	×	×
		без подкладок (nb)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Соеди- нения п а т - рубков – ответв- ления (T: TW)	Сварка с одной стороны (ss)		—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	
	Сварка с двух сторон (bs)		—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×
Соеди- нения, выпол- ненные угло- вым швом без раз- делки кромки (FW)	Листы (P)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	
	Трубы (T)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	

¹Трубы с наружным диаметром $D > 500$ мм считаются эквивалентными пластинам по области одобрения.

²Результаты аттестации по сварке стыковых соединений распространяются также на тавровые.

Условные обозначения:

×

—

по одобрению).

Таблица 7.5.3.3

Область одобрения по типам сварных соединений для технологических процессов сварки, заявка на одобрение которых подана 1 октября 2019 года и после этой даты

Тип сварной пробы при испытаниях по одобрению			Область одобрения												
			Стыковые соединения листов				Тавровое соединение листов (TW)				Стыковые соединения труб (T)		Соединения патрубков ответвления (T: TW)		Соединения листов и труб, выполненных угловым швом без разделки кромки (F)
			Сварка с одной стороны		Сварка с двух сторон		Сварка с одной стороны		Сварка с двух сторон		Сварка с одной стороны		Сварка с одной стороны	Сварка с двух сторон	
с под- кладками (A)	без под- кладок (B)	со строжкой (C)	без строжки (D)	с под- кладками (A)	без под- кладок (B)	со строжкой (C)	без строжки (D)	с под- кладками (A)	без под- кладок (B)						
Стыковое соединение листов ²	Сварка с одной стороны	с подкладками (A)	*	—	×	—	×	—	×	—	× ¹	—	—	× ¹	×
		без подкладок (B)	×	*	×	×	×	×	×	×	× ¹	× ¹	× ¹	×	
	Сварка с двух сторон	со строжкой (C)	×	—	*	—	×	—	×	—	× ¹	—	—	× ¹	×
		без строжки (D)	×	—	×	*	×	—	×	×	—	—	—	× ¹	×
Тавровые соединение листов с разделкой кромки (TW)	Сварка с одной стороны	с подкладками (A)	—	—	—	—	*	—	×	—	—	—	—	—	×
		без подкладок (B)	—	—	—	—	×	*	×	×	—	—	—	—	×
	Сварка с двух сторон	со строжкой (C)	—	—	—	—	×	—	*	—	—	—	—	—	×
		без строжки (D)	—	—	—	—	×	—	×	*	—	—	—	—	×
Стыковое соединение труб	Сварка с одной стороны	с подкладками (A)	×	—	×	—	—	—	—	—	*	—	—	×	×
		без подкладок (B)	×	×	×	×	—	—	—	—	×	*	×	×	×
Соединения патрубков ответвления (T:TW)	Сварка с одной стороны		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	×	×
	Сварка с двух сторон		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	×
Соединения листов и труб, выполненные угловым швом без разделки кромки (F)	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*

¹Трубы с наружным диаметром $D > 500$ считаются эквивалентными листам по области одобрения.²Результаты аттестации по сварке стыковых соединений распространяются также на тавровые.

Условные обозначения:

* — типы сварных соединений, для которых СПС одобряется непосредственно по результатам испытания;

× — типы сварных соединений, на которые распространяется область одобрения СПС (без дополнительных испытаний);

— — типы сварных соединений, на которые не распространяется область одобрения СПС (требуется проведение новых испытаний по одобрению).

7.5.3.9 Термообработка после сварки или старение.

Отклонение параметров термообработки, включая термоупрочнение (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения), от применяемых в процессе испытаний по одобрению технологического процесса не допускается.

Область одобрения должна быть ограничена интервалом температур, используемых при испытаниях по одобрению.

Если это предусмотрено СПС, в области одобрения должны быть дополнительно регламентированы скорость нагрева и остывания, а также время выдержки сварного соединения при контрольной температуре. При этом недопустима замена термического упрочнения на естественное старение при комнатной температуре и наоборот, в зависимости от требований СПС.

7.5.3.10 Область одобрения технологического процесса сварки плавящимся электродом в среде инертного газа (131) должна быть ограничена:

группой стандартного состава защитного газа (см. табл. 4.7.1.4), идентичной с составом газа, применяемого при испытаниях по аттестации;

системой подачи сварочной проволоки, идентичной с применяемой при испытаниях по одобрению (одно- или многоэлектродная сварка).

7.5.3.11 Область одобрения технологического процесса сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертного газа (141) должна быть ограничена группой стандартного состава защитного газа (см. табл. 4.7.1.4), идентичной с составом газа, применяемого при испытаниях по одобрению, для защиты сварочной ванны, а также для защиты корня шва (поддувом газа со стороны соединения, обратной сварке).

7.5.3.12 Область одобрения технологического процесса плазменной сварки (15) должна быть ограничена группой стандартного состава защитного газа (см. табл. 4.7.1.4), идентичной с составом газа, применяемого при испытаниях по одобрению:

в качестве плазмообразующего;

для защиты сварочной ванны;

для защиты корня шва (поддувом газа со стороны соединения, обратной сварке).

8 ОДОБРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.1 Требования настоящего раздела дополняют требования раздела 6 настоящей части и регламентируют условия для одобрения технологических процессов сварки титановых сплавов. В том случае если специальных требований не приводится, то должны применяться положения упомянутых выше требований по одобрению.

8.1.2 Требования настоящего раздела распространяются на деформируемые титановые сплавы поставляемые в виде листового проката и плит (BT1-00, BT1-0, ПТ-3В), а также труб (BT1-00, BT1-0, ПТ-1М, ПТ-7М, ПТ-3В) соответствующих требованиям разд. 9 части XIII «Материалы» Правил классификации и постройки морских судов. В остальных случаях при одобрении технологических процессов сварки титановых сплавов следует руководствоваться указаниями международного стандарта ИСО 15614-5 или аналогичных национальных стандартов (например, ГОСТ Р ИСО 15614-5).

8.1.3 Определения, пояснения и термины, применяемые при одобрении технологических процессов сварки титановых сплавов, аналогичны соответствующим указаниям 6.2.1.

Условные обозначения, применяемые при одобрении технологических процессов сварки титановых сплавов, аналогичны указаниям 7.2.2.

8.1.4 Одобрение технологических процессов сварки титановых сплавов согласно требованиям настоящего раздела выполняется для следующих способов сварки (условные обозначения соответствуют стандарту ИСО 4063):

131 — дуговая сварка плавящимся электродом в среде инертного газа;

141 — дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертного газа.

При этом в зависимости от степени механизации труда сварщика процессы сварки разделяются на следующие группы:

M/MW¹ (manual welding) — ручная сварка, при которой подача присадочной проволоки и перемещение сварочной горелки вдоль и поперек шва выполняются сварщиком (вручную);

A (fully mechanized (automatic) welding) — полностью механизированная сварка (автоматическая), при которой процессы подачи сварочной проволоки и манипулирования движением сварочной горелки механизированы и выполняются без непосредственного участия сварщика.

8.1.5 Присадочные сварочные материалы, применяемые для сварки титановых сплавов, классифицируются по категориям согласно табл. 8.1.5.

Таблица 8.1.5

Категория сварочного материала		Буквенное обозначение марки сварочного материала	Основной металл для испытаний	Область одобрения
Проволока	Прутки			
TiWA	TiRA	BT1-00св	BT1-0	BT1-00, BT1-0
TiWB	TiRB	2В	ПТ-3В	BT1-00, BT1-00, ПТ-1М, ПТ-7М, ПТ-3В
		ПТ-7Мсв ¹	ПТ-7 ¹	BT1-00, BT1-0, ПТ-1М, ПТ-7М

¹Одобрение сварочных материалов, предназначенных исключительно для сварки сплавов, применяемых только для изготовления труб, выполняется в объеме требований по одобрению технологических процессов сварки стыковых соединений труб диаметром $D \leq 25$ мм и $D \geq 80$ мм с толщиной стенки $t \leq 3$ мм и $t \geq 10$ мм, соответственно, в одном из пространственных положений сварки.

8.1.6 Защитные газы, применяемые для сварки, в зависимости от состава разделяются на группы, обозначаемые индексами согласно табл. 4.9.1.4 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

¹Условное обозначение «MW» используется до 1 октября 2019, условное обозначение «М» используется с 1 октября 2019 и после этой даты.

8.2 ТИПЫ ПРОБ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

8.2.1 Общие требования к изготовлению проб.

8.2.1.1 Конструктивные элементы подготовки кромок, размеры сварного шва и технологические особенности выполнения сварки должны соответствовать пСПС для одобряемого процесса сварки с учетом области одобрения. При проведении испытаний должны быть проверены наиболее неблагоприятные варианты подготовки кромок и сборки под сварку с точки зрения обеспечения качества сварных соединений.

Примечание. Для выполнения данного требования Регистр может потребовать расширения программы испытаний (например, сварки двух проб вместо одной для нижней и верхней границ допуска по сборочному зазору, разностенности, величине притупления свариваемых кромок и т.п.).

8.2.1.2 Сварка проб при испытаниях должна выполняться с использованием оборудования, аналогичного применяемому в заводских условиях.

8.2.1.3 Зачистка деталей перед сваркой и сборка должны выполняться аналогично процедуре, применяемой при изготовлении продукции и отраженной в пСПС.

8.2.1.4 Если сборочные прихватки входят в состав сварных швов конструкции, они должны быть включены в подлежащую испытаниям часть проб.

8.2.1.5 Параметры технологии и режим сварки должны отвечать требованиям пСПС. При этом должны полностью соблюдаться, если таковые имеются, требования к температуре подогрева, межпроходной температуре и параметрам термообработки/старения сварных соединений.

8.2.1.6 Размеры проб должны гарантировать получение достоверных сведений о стабильности технологического процесса, а также учитывать условия теплоотвода в реальной конструкции.

8.2.1.7 Толщина основного металла, а также расчетная толщина углового шва должны находиться в пределах номинальных значений этих параметров, имеющих место при изготовлении сварных конструкций, а также отвечать требованиям по области одобрения.

8.2.1.8 Для выполнения сварки проб должна применяться сварочная проволока (прутки) максимального предусмотренного пСПС диаметра или, по согласованию с Регистром, на один типоразмер меньшего.

8.2.1.9 Испытания проб, кроме предусмотренных требованиями 8.2.2, по требованию Регистра или применяемых контрактных условий могут дополнительно включать следующие:

- испытания продольных образцов на растяжение из металла шва;
- испытания продольных образцов сварного соединения на статический изгиб;
- испытание металла шва и сварного соединения на ударный изгиб;
- определение твердости;
- испытания на коррозионную стойкость;
- определение химического состава.

8.2.2 Классификация проб, их назначение и размеры.

8.2.2.1 Размеры или количество проб сварных соединений должны быть достаточными для выполнения требований к объему квалификационных испытаний согласно изложенным ниже указаниям.

Для возможности проведения дополнительных испытаний и/или для изготовления образцов для повторных испытаний могут быть изготовлены дополнительные пробы или пробы больших размеров по отношению к минимальным регламентируемым требованиям настоящего раздела.

8.2.2.2 Для всех проб за исключением узла сочленения труб и проб угловых и тавровых соединений толщина материала соединяемых вместе элементов (пластин/труб) должна быть одинаковой.

8.2.2.3 Сварка проб сварных соединений и испытания образцов должны быть освидетельствованы инспектором РС.

8.2.2.4 Проба стыкового сварного соединения листов должна соответствовать рис. 8.2.2.4.

8.2.2.5 Одобрение технологических процессов сварки стыковых соединений труб выполняется на основании испытаний пробы согласно рис. 8.2.2.5.




Рис. 8.2.2.4

Проба стыкового соединения листов:

I — конструктивные элементы подготовки кромок и зазор в соответствии с пСПС;
 t — толщина основного металла; $a \geq 150$ мм (размер образцов на статический изгиб может потребовать увеличения); $b \geq 350$ мм




Рис. 8.2.2.5

Проба стыкового соединения труб:

I — конструктивные элементы подготовки кромок и зазор в соответствии с пСПС;
 t — толщина основного металла; $a \geq 150$ мм; D — наружный диаметр трубы

8.2.2.6 Для одобрения технологических процессов сварки угловых и тавровых соединений листов и полуфабрикатов может применяться тавровая проба с размерами согласно рис. 8.2.2.6 с учетом требований 8.2.1.7.

В соответствии с пСПС проба Т-образного соединения может быть изготовлена:

без разделки кромок (сварка угловым швом/калибром);

либо с разделкой кромок (с полным или частичным проваром).

Применение пробы таврового соединения листов является обязательным в следующих случаях:

для одобрения автоматической сварки Т-образных соединений с разделкой кромок;

для одобрения технологии сварки однопроходным угловым швом/калибром без разделки кромок.

В остальных случаях одобрение технологических процессов сварки угловых и тавровых соединений листов и полуфабрикатов может выполняться в пределах области одобрения согласно указаниям табл. 8.4.3.3.




Рис. 8.2.2.6

Проба таврового соединения листов и полуфабрикатов:

l — конструктивные элементы подготовки кромок и зазор в соответствии с пСПС;

t — толщина основного металла; $a \geq 150$ мм; $b \geq 350$ мм

8.2.2.7 Технологические процессы сварки узлов сочленений труб и приварки патрубков (Т-, Y- и К-образных соединений труб) одобряются посредством выполнения испытаний на пробе узла сочленения труб согласно рис. 8.2.2.7.




Рис. 8.2.2.7

Проба узла сочленения труб:

l — конструктивные элементы подготовки кромок и зазор в соответствии с пСПС; t — толщина основного металла; $a \geq 150$ мм; D_1 — наружный диаметр основной трубы; D_2 — наружный диаметр присоединяемой трубы; t_1 — толщина металла основной трубы; t_2 — толщина металла присоединяемой трубы; α — угол между осями соединяемых труб

8.3 ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ПРОБ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБРАЗЦОВ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

8.3.1 Объем испытаний и проверок.

8.3.1.1 Каждая проба после сварки должна подвергаться испытаниям в объеме требований табл. 8.3.1.1. При этом при выполнении контроля сварных соединений, изготовлении образцов, а также при оценке результатов испытаний следует руководствоваться изложенными ниже требованиями.

8.3.1.2 Контроль и испытания проб сварных соединений должны выполняться в следующей последовательности:

- внешний осмотр и измерение;
- контроль капиллярным методом;
- контроль радиографическим или ультразвуковым методом, если они предусмотрены для данного типа соединения;
- разметка проб и отбор образцов для механических испытаний;
- изготовление образцов и проведение механических испытаний;
- оценка результатов испытаний.

8.3.2 Требования по отбору образцов для механических испытаний.

8.3.2.1 Отбор образцов для проведения механических испытаний должен производиться после выполнения и оценки с положительным результатом контроля проб сварных соединений неразрушающими методами испытаний, предусмотренными требованиями табл. 8.3.1.1. Если возможно, отбор образцов следует выполнять из мест пробы, в которых были обнаружены допустимые для соответствующих методов контроля дефекты.

Расположение мест отбора образцов из проб сварных соединений для выполнения механических испытаний должно соответствовать рис. 8.3.2.1-1 — 8.3.2.1-5.

8.3.3 Требования к проведению испытаний методом неразрушающего контроля и оценке их результатов.

8.3.3.1 Испытуемые пробы сварных соединений перед вырезкой образцов должны быть подвергнуты контролю внешним осмотром и измерением, а также неразрушающему контролю в объеме требований табл. 8.3.1.1.

8.3.3.2 В том случае, если это не противоречит условиям контракта или спецификации на изготовление конкретной продукции, оценка качества проб сварных соединений по результатам контроля неразрушающими методами испытаний должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта ИСО 5817 для уровня качества В. При этом для наружных дефектов, связанных с превышением размеров шва (превышение высоты и ширины усиления стыкового шва, превышение расчетной толщины углового шва, чрезмерное усиление корня одностороннего стыкового шва), допустимым является снижение критериев оценки до уровня качества С.

При выполнении контроля конкретными методами неразрушающих испытаний должны соблюдаться требования стандарта ИСО 17635 к классу контроля и уровню качества:

для контроля внешним осмотром и измерением уровень качества В согласно ИСО 5817, методика проведения согласно ИСО 17637 (класс контроля не регламентируется);

для магнитопорошкового контроля уровень качества 2Х согласно ИСО 23278, методика проведения согласно ИСО 17638 (класс контроля не регламентируется);

для радиографического контроля уровень качества 1 согласно ИСО 10675-1, методика проведения согласно ИСО 17636 (класс контроля В);

для ультразвукового контроля уровень качества 2 согласно ИСО 11666 (с учетом требований 3.4.6 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов), методика проведения согласно ИСО 17640 (уровень контроля В).

Общие требования по проведению и основным параметрам неразрушающего контроля проб сварных соединений должны соответствовать требованиям 3.2 части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки морских судов.

Таблица 8.3.1.1

Требования к объему испытаний при одобрении технологических процессов сварки

№ п/п	Тип сварной пробы	Вид испытаний	Объем испытаний
1	Стыковое соединение листов – см. рис. 8.2.2.4	Внешний осмотр и измерение Контроль радиографическим или ультразвуковым методом ¹ Контроль капиллярным методом Испытание поперечных плоскоразрывных образцов на статическое растяжение Испытание поперечных образцов на статический изгиб Определение твердости Контроль макрошлифов ⁴ Контроль микрошлифов ⁴	100 % длины шва 100 % длины шва 100 % длины шва 2(4) образца ² 4 образца ³ Требуется Требуется: 1 поперечный макрошлиф Требуется: 1 поперечный микрошлиф
2	Стыковое соединение труб – см. рис. 8.2.2.5	Внешний осмотр и измерение Контроль радиографическим или ультразвуковым методом ¹ Контроль капиллярным методом Испытание поперечных плоскоразрывных образцов на статическое растяжение Испытание поперечных образцов на статический изгиб ⁵ Испытания сварных стыков труб на сплющивание ⁵ Определение твердости Контроль макрошлифов ⁴ Контроль микрошлифов ⁴	100 % длины шва 100 % длины шва 100 % длины шва 2(4) образца ² 4 образца ³ 2 образца Требуется Требуется: 1 поперечный макрошлиф Требуется: 1 поперечный микрошлиф
3	Т-образное соединение листов с разделкой кромок (со сплошным проваром) – см. рис. 8.2.2.6	Внешний осмотр и измерение Контроль радиографическим или ультразвуковым методом ¹ Контроль капиллярным методом Определение твердости Контроль макрошлифов ⁶ Контроль микрошлифов	100 % длины шва 100 % длины шва 100 % длины шва Требуется Требуется: 2 поперечных макрошлифа Требуется: 1 поперечный микрошлиф
4	Т-образное соединение листов без разделки кромок (сварка угловым швом/калибром) – см. рис. 8.2.2.6	Внешний осмотр и измерение Контроль капиллярным методом Контроль макрошлифов Контроль микрошлифов Испытание на излом	100 % длины шва 100 % длины шва Требуется: 2 поперечных макрошлифа ⁷ Требуется: 1 поперечный микрошлиф Требуется: 1 образец
5	Узел сочленения труб с разделкой кромок на приварном патрубке (с проваром) – см. рис. 8.2.2.7	Внешний осмотр и измерение Контроль капиллярным методом Контроль ультразвуковым методом ⁸ Определение твердости Контроль макрошлифов Контроль микрошлифов	100 % длины шва 100 % длины шва 100 % длины шва Требуется Требуется: 4 поперечных макрошлифа ⁹ Требуется: 1 поперечный микрошлиф
6	Узел сочленения труб без разделки кромок на приварном патрубке (без провара) — см. рис. 8.2.2.7	Внешний осмотр и измерение Контроль капиллярным методом Определение твердости Контроль макрошлифов Контроль микрошлифов	100 % длины шва 100 % длины шва Требуется Требуется: 2 поперечных макрошлифа ¹⁰ Требуется: 1 поперечный микрошлиф

¹ Ультразвуковой метод контроля не должен применяться для толщин основного металла $t < 8$ мм.² 2 образца со снятым усилением шва и 2 образца с усилением шва согласно национальным стандартам. Испытания комплекта из 2 образцов с усилением шва выполняются только в случае, если национальными стандартами предусматривается наличие конструктивного усиления (металл шва не обеспечивает равнопрочности с основным металлом).³ Для толщин $t < 12$ мм испытаниям подвергаются по 2 образца с растяжением корня и наружной поверхности шва. Для толщин $t \geq 12$ мм испытаниям подвергаются 4 образца на боковой изгиб.⁴ Возможно совмещение испытаний на одном образце.⁵ Для труб с наружным диаметром $D \leq 50$ мм вместо испытаний 4 образцов на статический изгиб могут выполняться испытания 2 образцов труб на сплющивание.⁶ В тех случаях, когда технологический процесс сварки согласно пСПС не подвергается испытанию для одобрения другими способами, должны быть проведены дополнительные испытания механических свойств на пробе стыкового сварного соединения.⁷ Для ручной сварки один макрошлиф в месте операции «стоп — старт».⁸ Для труб с наружным диаметром $D \leq 50$ мм проведение контроля ультразвуковым методом не требуется. При отсутствии технической возможности проведения контроля ультразвуковым методом на трубах с наружным диаметром $D > 50$ мм должен быть выполнен контроль радиографическим методом на максимально возможной длине шва.⁹ В соответствии с рис. 8.3.2.4 отбор образцов выполняется в зонах А, А₁, В и В₁.¹⁰ В соответствии с рис. 8.3.2.4 отбор образцов выполняется в зонах А, В или В₁.




Рис. 8.3.2.1-1

Схема отбора образцов из пробы стыкового соединения листов:

- 1 — часть пробы, не подлежащая проверке; 2 — направление сварки;
- 3 — зона для вырезки 1 образца на растяжение и 2 образцов на статический изгиб;
- 4 — зона для вырезки дополнительных образцов, если требуется;
- 5 — зона для вырезки 1 образца на растяжение и 2 образцов на статический изгиб;
- 6 — зона для вырезки 1 макрошлифа и 1 микрошлифа




Рис. 8.3.2.1-2

Схема отбора образцов из пробы стыкового соединения труб:

- 1 — верх (12 часов) неподвижной трубы;
- 2 — зона для вырезки 1 образца на растяжение и 2 образцов на статический изгиб;
- 3 — зона для вырезки дополнительных образцов, если требуется;
- 4 — зона для вырезки 1 образца на растяжение и 2 образцов на статический изгиб;
- 5 — зона для вырезки 1 макрошлифа и 1 микрошлифа




Рис. 8.3.2.1-3

Схема отбора образцов из пробы таврового соединения листов со сплошным проваром:
1 — часть пробы, не подлежащая проверке; 2 — зона для вырезки 1 макрошлифа и 1 микрошлифа;
3 — зона для вырезки 1 макрошлифа; 4 — направление сварки

8.3.3.3 Допустимыми цветами поверхности сварного соединения являются серебристый без следов побежалости и бледножелтый (соломенный) цвет побежалости. Допускается наличие узкой полоски с более интенсивным цветом на границе зоны газовой защиты. Темно-коричневый, фиолетовый, синий, голубой и зеленый цвета, а также серый и белый налеты не допускаются.

8.3.4 Требования к проведению механических испытаний.

8.3.4.1 Объем механических испытаний по видам и количеству испытываемых образцов должен соответствовать табл. 8.3.1.1.

8.3.4.2 Испытания образцов на статическое растяжение.

Из проб стыковых соединений листов и труб должны быть испытаны по два плоскоразрывных образца на растяжение с размерами согласно стандарту ИСО 4136 (см. рис. 6.4.4.1-1 или 6.4.4.1-2). В том случае, если национальными стандартами предусматривается наличие конструктивного усиления (металл шва не обеспечивает равнопрочности с основным металлом), то дополнительно подвергаются испытаниям 2 образца с регламентируемым этими стандартами усилением шва.

Для труб с наружным диаметром $D > 50$ мм усиление шва должно быть удалено с обеих сторон таким образом, чтобы образец имел толщину равную толщине стенки трубы.

Для труб с наружным диаметром $D \leq 50$ мм и цельнотянутых труб малого диаметра усиление шва может быть снято на внутренней поверхности трубы.

8.3.4.3 Испытания образцов на статический изгиб.

Из проб стыковых соединений листов и труб должны быть испытаны четыре образца на статический изгиб с размерами согласно стандарту ИСО 4146 (см. рис. 6.4.4.2-1):

для толщин основного металла $t < 12$ мм испытаниям подвергаются по два образца с растяжением корня и поверхности шва;

для толщин основного металла $12 \leq t < 20$ мм взамен испытаний образцов с растяжением корня и поверхности шва допускается подвергать испытаниям четыре образца на боковой изгиб;

для толщин основного металла $t \geq 20$ мм испытаниям подвергаются четыре образца на боковой изгиб.

8.3.4.4 Испытания образцов стыковых соединений труб на сплющивание.

Для стыковых соединений труб с наружным диаметром $D \leq 50$ мм вместо испытаний 4 образцов на статический изгиб могут выполняться испытания 2 образцов труб на сплющивание согласно

указаниям международных или национальных стандартов (например, ИСО 8492, ASTM A513, ГОСТ 8695). Испытания проводятся на образцах со снятым с наружной стороны усилением шва.

Для труб с отношением наружного диаметра к толщине стенки $D/t \leq 10$ испытание должно проводиться в два этапа:

до величины просвета между пуансонами (до снятия нагрузки), равном $0,67D + 2t$, с осмотром внутренней и наружной поверхностей образца;

до величины просвета между пуансонами, равном $0,55D + 2t$, с осмотром только наружной поверхности образца.

Для труб с отношением наружного диаметра к толщине стенки $10 < D/t \leq 20$ испытание должно проводиться до величины просвета между пуансонами (до снятия нагрузки), равном $0,6D$, с осмотром внутренней и наружной поверхностей образца.

8.3.4.5 Испытания образцов на статический излом.

Сплошность металла швов тавровых соединений листов, выполненных односторонним угловым швом без разделки кромок, должна проверяться путем испытаний на статический излом с растяжением корня шва одного образца согласно стандарту ИСО 9017 или аналогичным национальным стандартам. Для обеспечения разрушения углового шва по критическому сечению допускается выполнять продольный надрез по поверхности шва или надпилы глубиной около 5 мм на торцевых поверхностях образца.

8.3.4.6 Требования к замерам твердости.

Определение твердости металла сварных соединений (HV10) для стыковых соединений листов и труб должно выполняться на поперечных и продольных макрошлифах. Схема замеров твердости для стыковых соединений труб приведена на рис. 8.3.4.6. Для тавровых соединений листов и труб измерение твердости проводится только на поперечных шлифах.




Рис. 8.3.4.6

Схемы замера твердости на пробе стыкового соединения труб

Измерение твердости для шкалы HV10 необходимо производить при расстоянии между точками замеров 1 мм — на поперечных шлифах и 2 мм — на продольных.

8.3.4.7 Требования к изготовлению и контролю макро- и микрошлифов.

Испытываемые поперечные макро- и микрошлифы должны быть отшлифованы и протравлены в соответствии со стандартом EN 1321 (или другим аналогичным международным или национальным стандартом) с одной стороны таким образом, чтобы проходы шва, линия сплавления и зона термического влияния были ясно различимы.

Макроскопическое исследование должно включать все зоны сварного соединения и основной металл, не затронутый воздействием сварки. Результаты исследования должны, как минимум, быть зарегистрированы на одной фотографии для каждого исследования.

Исследование микроструктуры сварных соединений выполняется по программе, согласованной с Регистром. Программа должна содержать требования к методикам испытаний и критериям оценки результатов.

Поперечные макрошлифы должны быть подвергнуты осмотру для контроля и выявления:

- формы и геометрических размеров шва;
- наличия провара;
- отсутствия недопустимых подрезов;
- недопустимых внутренних дефектов в шве и околошовной зоне;
- соответствия раскладки валиков в разделке требованиям пСПС.

8.3.5 Требования по оценке результатов механических испытаний и осмотру макро- и микрошлифов.

8.3.5.1 Величина временного сопротивления разрыву при испытаниях поперечных плоско-разрывных образцов из стыковых сварных соединений должна быть не менее заданного минимального значения для основного металла в соответствии с табл. 8.3.5.1. Для разнородных сварных соединений значение нормативного временного сопротивления устанавливается для материала, имеющего наименьший предел прочности.

Таблица 8.3.5.1

Основной металл		Свойства сварных соединений		
Вид продукта	Категория	Растяжение	Статический изгиб	
		R_m МПа ¹	Диаметр оправки $D_{опр}/t_s^2$	Угол загиба, град
Лист и плита	ВТ1-00	295	6	180
	ВТ1-0	370	6	180
	ПТ-3В	640	8	180
Трубы	ВТ1-00	295	6	180
	ВТ1-0	343	6	180
	ПТ-1М	343	6	180
	ПТ-7М	480	8	180
	ПТ-3В	686	8	180

¹Но не более временного сопротивления основного металла в соответствии с технической документацией на поставку.
² t_s – толщина образца для испытаний на статический изгиб.

8.3.5.2 При проведении испытаний на статический изгиб соотношение диаметра оправки к толщине образца ($D_{опр}/t_s$) должно соответствовать табл. 8.3.5.1. Для случаев, не регламентированных табл. 8.3.5.1, необходимо руководствоваться следующими указаниями:

для сплавов с номинальным значением относительного удлинения $A_5 \geq 20$ % диаметр пуансона или внутреннего ролика $D_{опр}$ должен быть равен $6t_s$, за исключением материалов группы 51 ИСО/ТР 15608, для которых применяется диаметр оправки, равный $4t_s$;

для основного металла с относительным удлинением $A_5 < 20$ % следует руководствоваться следующей зависимостью:

$$D = (100/A_5 - 1) \times t_s,$$

где $D_{опр}$ — диаметр пуансона или внутреннего ролика, мм;

t_s — толщина образца для испытаний на статический изгиб, мм;

A_5 — минимальное значение относительного удлинения при растяжении согласно спецификации на материал (номинальное значение), %.

Испытания должны выполняться до достижения угла загиба 180° . Образцы должны подвергаться одностороннему изгибу, а участки шва, зона термического влияния (ЗТВ) и основной металл должны точно повторять радиус оправки. Это указывает на то, что газовая защита при сварке не снизила пластичности соединения и что сварка не ухудшила формовочные свойства основного металла.

Поверхность образца после испытаний не должна иметь дефектов с размером в любом направлении более 3 мм. Трещины, появившиеся по краям образца во время испытаний, не учитываются.

8.3.5.3 При испытаниях образцов стыковых соединений труб на сплющивание качество сварного соединения считается неудовлетворительным, если при получении заданного согласно 8.3.4.4 просвета на поверхности образца будут невооруженным глазом обнаружены трещины.

8.3.5.4 Поверхность излома образцов при испытании швов тавровых соединений на статический излом должна быть подвергнута контролю на наличие недопустимых внутренних дефектов (одиночные поры и групповая пористость, шлаковые включения, несплавления и трещины), а также на величину проплавления корневой части шва. Оценка выявленных дефектов выполняется по классу В стандарта ИСО 5817.

8.3.5.5 Величина твердости HV10 не должна превышать 230 ед. при сварке с использованием сварочной проволоки TiWA/TiRA(BT1-00св), 300 ед. — для проволоки TiWB/TiRB(ПТ-7Мсв и 2В). Твердость в ЗТВ не должна превышать твердости основного металла.

Допускаются единичные выпадки до 400 ед. в том случае, если замер твердости вокруг этой точки (3 — 4 точки на расстоянии 1 мм) не превышает значения 230 ед. — для сварочной проволоки TiWA/TiRA(BT1-00св), 300 ед. — для проволоки TiWB/TiRB(ПТ-7Мсв и 2В). На стык допускаются не более трех несмежных выпадов.

8.3.5.6 Поперечные макрошлифы должны быть подвергнуты осмотру в объеме требований 8.3.4.7 для контроля и выявления несоответствий, регламентируемых 8.3.3. В отчете об испытаниях должны быть зафиксированы сведения обо всех выявленных, в том числе допустимых, наружных и внутренних дефектах или несоответствиях.

При контроле микрошлифов должно быть подтверждено отсутствие в металле сварного соединения зон, содержащих структурные составляющие или примеси, потенциально опасные с точки зрения работоспособности и статической прочности сварного соединения.

8.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

8.4.1 При неудовлетворительных результатах визуального или неразрушающего контроля сварной пробы должна быть изготовлена и подвергнута аналогичным проверкам одна дополнительная проба. Если дополнительная проба бракуется по тем же причинам, что и первая, то пСПС и аттестуемая технология считаются непригодными для применения в производстве без внесения изменений, позволяющих обеспечить необходимое качество сварных соединений.

8.4.2 Если какой-либо образец не выдержал механических испытаний только по причине наличия дефектов шва, то должны быть изготовлены и подвергнуты аналогичным испытаниям два дополнительных образца на каждый забракованный. Образцы для повторных испытаний могут отбираться от той же пробы, при наличии достаточного запаса металла, или от новой дополнительно сваренной пробы. Если любой из этих дополнительных испытываемых образцов не подтвердил соответствие установленным требованиям, то пСПС и аттестуемая технология считаются непригодными для применения в производстве без внесения изменений, позволяющих обеспечить необходимое качество сварных соединений.

8.4.3 Если результаты испытаний образцов на растяжение не соответствуют установленным требованиям по причинам, не обусловленным наличием дефектов сварки, необходимо провести повторное испытание на удвоенном числе образцов. Образцы для повторных испытаний отбираются от той же пробы, при наличии достаточного запаса металла, или от новой дополнительно сваренной пробы. В том случае если оба дополнительных образца показали при испытаниях положительные результаты, то общий результат испытаний на растяжение считается положительным. Если один или оба дополнительных образца не выдержали повторных испытаний, то пСПС и аттестуемая технология считаются непригодными для применения в производстве без внесения изменений, позволяющих обеспечить необходимое качество сварных соединений.

8.4.4 Если проба бракуется в результате испытаний по определению твердости, то повторные испытания должны проводиться на удвоенном числе образцов. Отбор образцов для дополнительных испытаний выполняется аналогично требованиям 8.4.2.

8.4.5 Если какой-либо образец не выдержал испытания только по причине неудовлетворительной геометрии шва или наличия поверхностных дефектов, включая кратерные трещины, должны быть изготовлены два дополнительных образца на каждый забракованный для повторных испытаний. Отбор образцов для дополнительных испытаний выполняется аналогично требованиям 8.4.2.

8.4.6 Если какой-либо образец не выдержал испытания по причине наличия шлаковых или газовых включений, должен быть изготовлен один дополнительный образец для повторных испытаний.

Отбор образца осуществляется аналогично требованиям 8.4.2.

8.4.7 Результаты повторных испытаний считаются окончательными, и в случае получения неудовлетворительных результатов этих испытаний хотя бы на одном образце согласно требованиям 8.4.2 — 8.4.6 технологический процесс сварки считается непригодным для применения без внесения изменений, позволяющих обеспечить необходимое качество металла сварных соединений.

8.5 ОБЛАСТЬ ОДОБРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

8.5.1 Общие требования.

8.5.1.1 При назначении области одобрения технологического процесса сварки должны соблюдаться все изложенные ниже требования. Изменения, вносимые производителем в СПС и выходящие за пределы области одобрения, требуют проведения новых испытаний.

8.5.1.2 Все требования к области одобрения, перечисленные ниже, должны выполняться независимо одно от другого.

8.5.1.3 Одобрение Регистром технологического процесса сварки, полученное верфью или изготовителем сварных конструкций, действительно для выполнения сварочных работ во всех цехах данной верфи/предприятия при условии соблюдения требований к идентичности технического контроля и системы качества изготовителя. В этом случае изготовитель, выполнявший квалификационные испытания, несет полную ответственность за все выполняемые в соответствии с данной процедурой работы по сварке.

8.5.2 Требования к области одобрения, относящиеся к основному металлу.

8.5.2.1 Испытания, выполненные применительно к титановому сплаву одной из групп согласно табл. 8.5.2.1, имеют область одобрения данного технологического процесса сварки для других сплавов этой группы с эквивалентным или более низким значением временного сопротивления разрыву в составе сварного соединения согласно табл. 8.3.5.1.

Таблица 8.5.2.1

Классификация титана и его сплавов по группам типового состава

Обозначение группы согласно стандарту ИСО 15608	Вид и характеристика свариваемых сплавов	Категория титановых сплавов
52	Альфа (α) сплавы	BT1-00, BT1-0, PT-1M
53	Альфа-Бета ($\alpha - \beta$) сплавы	PT-3B, PT-7M

8.5.2.2 Толщина основного металла и диаметр трубы.

8.5.2.2.1 Испытания по одобрению технологического процесса сварки, выполненные на пробах номинальной толщиной t , действительны для диапазона толщин, указанного в табл. 8.5.2.2.1. Для одного технологического процесса сварки определение номинальной толщины основного металла для различных типов сварных соединений должно выполняться в соответствии со следующими указаниями:

Таблица 8.5.2.2.1

Требования к области одобрения по толщинам основного металла t для швов стыковых и Т-образных соединений, а также для угловых швов без разделки кромок

Толщина пробы при квалификационных испытаниях t , мм ¹	Область одобрения	
	Однопроходная или однопроходная двусторонняя технология сварки	Многопроходная технология сварки ²
$t \leq 3$ $3 < t \leq 12$ $t > 12$	От $0,7t$ до $1,5t$ От $0,7t$ до $1,3t$ От $0,7t$ до $1,1t$	От $0,7t$ до $2t$ От 3 мм до $2t$ От $0,5t$ до $2t$
¹ Для угловых соединений и узлов присоединения труб с патрубками, выполненных угловым швом без разделки кромок, область одобрения должна определяться для обеих толщин основного металла независимо друг от друга. ² Для комбинации двух и более процессов сварки зафиксированные в процессе квалификационных испытаний толщины участия в металле шва для каждого процесса должны применяться как основа для назначения области одобрения для отдельного процесса.		

для стыкового соединения за номинальную толщину принимается толщина более тонкой детали;

для соединений, выполненных угловым швом без разделки кромок, за номинальную толщину принимается толщина более толстой детали из соединяемых;

для тавровых соединений листов с разделкой кромок за номинальную толщину принимается толщина детали, на которой имеется разделка кромок (приварного элемента — ребра);

для угловых соединений с разделкой кромок за номинальную толщину принимается толщина более тонкой детали;

для узлов присоединения труб типа «глухого» накладного патрубка за номинальную толщину принимается толщина стенки приварного элемента;

для узлов присоединения труб типа сквозного или проходного/вставного патрубка за номинальную толщину принимается толщина основной трубы или листа.

8.5.2.2.1.2 В дополнение к требованиям табл. 8.5.2.2.1 для угловых швов без разделки кромок действует ограничение области одобрения для толщины углового шва от $0,75a$ до $1,5a$ включительно, где a — величина толщины углового шва при испытаниях.

В том случае, если одобрение сварки угловых швов без разделки кромок выполняется посредством квалификационных испытаний стыковых швов, область одобрения по толщине углового шва a должна основываться на толщине наплавленного металла в пределах области одобрения табл. 8.5.2.2.1 для соответствующей технологии сварки (одно- и многопроходные швы).

8.5.2.2.1.3 Область одобрения по наружному диаметру свариваемых труб или патрубков узлов присоединения труб должна назначаться в зависимости от наружного диаметра труб при проведении квалификационных испытаний по аттестации согласно табл. 8.5.2.2.1.3.

Таблица 8.5.2.2.1.3

Требования к области одобрения по наружному диаметру свариваемых труб

Диаметр пробы при квалификационных испытаниях D , мм ¹	Область одобрения по диаметрам свариваемых труб, мм ²
$D \leq 25$ $D > 25$	От $0,5D$ до $2D$ От $0,5D$, но не менее 25 мм
¹ D — наружный диаметр трубы или присоединяемого патрубка. ² Для труб с наружным диаметром более 500 мм действует также область одобрения на основании квалификационных испытаний соединений листов (см. также табл. 6.6.3.2).	

Квалификационные испытания, выполненные на пробе стыкового соединения листов, имеют также область одобрения для труб с наружным диаметром более 500 мм, а также для труб диаметром более 150 мм при сварке в поворотном положении РА или РС.

8.5.2.2.1.4 При одобрении технологических процессов, связанных с выполнением сварки узла соединения труб, область одобрения по углу α_1 между осями соединяемых труб должна назначаться в зависимости от угла α при квалификационных испытаниях, исходя из соотношения $\alpha \leq \alpha_1 \leq 90^\circ$.

8.5.3 Общие требования к области одобрения, относящиеся к технологии сварки.

8.5.3.1 Способ и процесс сварки.

Одобрение технологического процесса сварки действительно только для того способа и процесса сварки, которые применялись при квалификационных испытаниях.

Каждая разновидность степени механизации технологического процесса сварки (ручная, частично механизированная, полностью механизированная и автоматическая) должна подвергаться отдельным квалификационным испытаниям. В этой связи не допускается изменение способа реализации технологического процесса (ручная, частично механизированная, полностью механизированная или автоматическая сварка) без проведения новых квалификационных испытаний.

Процедура квалификационных испытаний по одобрению комбинации из различных способов/процессов сварки может проводиться по раздельной (для каждого способа) и совмещенной схемам аналогично испытаниям по допуску сварщиков. При этом должна быть указана соответствующая область одобрения по толщинам свариваемого металла для каждого применяемого способа сварки. В этом случае область одобрения ограничивается только той комбинацией способов сварки, которая применялась в процессе квалификационных испытаний по одобрению технологического процесса.

Примечание. Недопустимым является применение процедуры испытаний по одобрению комбинации способов/процессов сварки для получения одобрения для отдельных процессов.

8.5.3.2 Положения сварки.

Сварка в одном из пространственных положений (трубы или пластины) имеет область одобрения на сварку во всех других положениях (трубы и пластины), за исключением положений PG и J-L045, для которых требуется проведение отдельных испытаний по одобрению процедуры сварки.

8.5.3.3 Тип (конструктивные особенности) сварного соединения.

Область одобрения по типам сварных соединений, в зависимости от применяемых в процессе квалификационных испытаний, должна отвечать перечисленным ниже указаниям:

область одобрения сварки стыкового соединения с полным проваром распространяется на стыковые соединения с полным и неполным проварами, а также на угловые швы без разделки кромок. Квалификационные испытания по сварке угловым швом таврового соединения без разделки кромок требуются, если таковые являются преобладающими на производстве;

область одобрения сварки стыкового соединения труб может также распространяться на узлы соединений труб с углом между осями $\alpha_1 \geq 60^\circ$;

область одобрения сварки таврового соединения с разделкой кромок распространяется на этот тип соединения, а также на сварку угловых швов без разделки кромок;

область одобрения сварки стыкового соединения с одной стороны без подкладок распространяется на одностороннюю сварку с подкладками и сварку с двух сторон;

область одобрения сварки стыкового соединения с одной стороны с подкладками распространяется на сварку с двух сторон;

область одобрения сварки таврового соединения угловым швом без разделки кромок распространяется только на этот тип соединения;

для данного технологического процесса недопустимым является изменение многопроходной технологии на одно- или двухпроходную (по одному проходу с каждой стороны) или наоборот.

8.5.3.4 Сварочные материалы.

Область одобрения для присадочного металла распространяется на другие присадочные материалы при условии, что они имеют эквивалентные механические свойства, такой же номинальный состав, согласно обозначению в принятом стандарте для присадочного материала.

8.5.3.5 Тип тока и полярность.

Одобрение процедуры сварки распространяется на род тока (переменный, постоянный, импульсный) и полярность, которые были использованы при испытании процедуры сварки.

8.5.3.6 Межпроходная температура.

За верхний предел области распространения одобрения принимают максимальную температуру между проходами, которая имела место во время испытания процедуры сварки.

8.5.3.7 Термообработка после сварки.

Добавление или исключение термообработки после сварки является недопустимым и требует проведения новых квалификационных испытаний по одобрению.

Отклонение параметров термообработки (как в сторону увеличения, так и уменьшения) от применяемых в процессе испытаний по аттестации технологического процесса не допускается.

Область одобрения должна быть ограничена интервалом температур, используемых при квалификационных испытаниях по одобрению в пределах ± 20 °C.

В случае, если это предусмотрено СПС, в области одобрения должны быть дополнительно регламентированы скорость нагрева и остывания, а также время выдержки сварного соединения при контрольной температуре.

8.5.3.8 Газовая защита обратной стороны соединения.

Область одобрения сварки без применения газовой защиты обратной стороны распространяется на сварку с применением газовой защиты, но не наоборот.

8.5.3.9 Сварка в камере с камере с контролируемой атмосферой.

Одобрение технологического процесса сварки вне камеры распространяется на сварку в камере с контролируемой атмосферой, но не наоборот.

8.5.4 Особые требования к области одобрения, относящиеся к способам сварки.

8.5.4.1 Дуговая сварка плавящимся электродом в среде инертного газа (способ 131).

8.5.4.1.1 Область одобрения технологического процесса сварки ограничивается типовым составом защитного газа, подаваемого в горелку, в устройства для обдува участков соединения с наружной стороны и внутренней сторон, соответствующим классификации стандарта ИСО 14175 (см. табл. 6.2.2.5), идентичным применяемому при квалификационных испытаниях по одобрению. Для защитных газов, не подпадающих под классификацию стандарта ИСО 14175, область одобрения ограничивается только тем составом, который применялся при квалификационных испытаниях по одобрению технологического процесса.

8.5.4.1.2 Область одобрения ограничивается той системой подачи сварочной проволоки, которая применялась при квалификационных испытаниях по одобрению технологического процесса (например, одно- или многоэлектродная сварка).

8.5.4.1.3 Область одобрения для плавящейся проволоки с использованием переноса металла с короткими замыканиями дугового промежутка (dip), имеют область одобрения только для технологических процессов с аналогичным процессом переноса. Квалификационные испытания, выполненные с использованием струйного или капельного переноса металла в дуговом промежутке, имеют область одобрения как для струйного, так и капельного процессов переноса.

Примечание. Согласно стандарту ИСО 4063 для обозначения характера переноса металла через дуговой промежуток используются следующие дополнительные индексы, проставляемые после цифрового обозначения способа сварки:

D — перенос металла с короткими замыканиями (dip);

G — крупнокапельный перенос металла;

S — струйный (мелкокапельный) перенос металла;

P — импульсный перенос металла (сварка пульсирующей дугой).

Например, ИСО 4063-131-D.

8.5.4.2 Дуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертного газа (способ сварки 141).

8.5.4.2.1 Область одобрения технологического процесса сварки ограничивается типовым составом защитного газа, подаваемого в горелку, в устройства для обдува участков соединения с наружной стороны и внутренней сторон, соответствующим классификации стандарта ИСО 14175 (см. табл. 6.2.2.5), идентичным применяемому при квалификационных испытаниях по одобрению. Для защитных газов, не подпадающих под классификацию стандарта ИСО 14175, область одобрения ограничивается только тем составом, который применялся при квалификационных испытаниях по одобрению технологического процесса.

8.5.4.2.2 Квалификационные испытания, выполненные с применением присадочной проволоки, не имеют области одобрения для технологии сварки без присадки и наоборот.

8.5.4.3 Плазменная сварка (способ сварки 15).

8.5.4.3.1 Область одобрения технологического процесса сварки должна быть ограничена составом плазмообразующего газа, идентичным применяемому при квалификационных испытаниях по одобрению.

8.5.4.3.2 Область одобрения технологического процесса сварки ограничивается типовым составом защитного газа, подаваемого в горелку, в устройства для обдува участков соединения с наружной стороны и внутренней сторон, соответствующим классификации стандарта ИСО 14175 (см. табл. 6.2.2.5), идентичным применяемому при квалификационных испытаниях по одобрению. Для защитных газов, не подпадающих под классификацию стандарта ИСО 14175, область одобрения ограничивается только тем составом, который применялся при квалификационных испытаниях по одобрению технологического процесса.

8.5.4.3.3 Квалификационные испытания, выполненные с применением присадочного металла (способы 151 и 152), не имеют области одобрения для технологии сварки без присадки и наоборот.

9 ОДОБРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ МЕДИ И МЕДНЫХ СПЛАВОВ

9.1 Для одобрения технологических процессов сварки меди и медных сплавов необходимо руководствоваться стандартом ИСО 15614-6 или иным стандартом, применение которого согласовано с Регистром.

Российский морской регистр судоходства

Правила технического наблюдения
за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов

Часть III
Техническое наблюдение за изготовлением материалов

ФАУ «Российский морской регистр судоходства»
191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 8
www.rs-class.org/ru/

