
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С В О Д П Р А В И Л

СП 382.1325800.2017

**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ
НА ВКЛЕЕННЫХ СТЕРЖНЯХ**

Методы расчета

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2018

Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ — Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство») — Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1688/пр и введен в действие с 21 июня 2018 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

© Минстрой России, 2017

© Стандартинформ, оформление, 2018

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	2
4	Сокращения и обозначения	2
5	Общие положения	3
6	Требования к элементам соединений	4
6.1	Требования к материалам узловых соединений	4
6.2	Требования к вклеиваемым стержням	4
7	Расчетные характеристики материалов	5
8	Расчет соединений	7
8.1	Общие указания	7
8.2	Соединения на стержнях, вклеенных вдоль волокон	7
8.3	Соединения на стержнях, вклеенных под углом к волокнам	8
8.4	Соединения, работающие на сдвиг, на стержнях, вклеенных под углом к плоскости сдвига	8
8.5	Соединения на вклеенных нагелях	10
9	Указания по проектированию конструкций на вклеенных стержнях	13
9.1	Общие указания	13
9.2	Балки из клееной древесины и ДШК	15
9.3	Составные балки	18
9.4	Жесткиестыки	19
9.5	Жесткие опорные узлы линзообразных ферм	25
9.6	Композитные деревожелезобетонные балки	26
10	Пожарно-технические требования к деревянным конструкциям на вклеенных стержнях	29
Приложение А Вклейивание стержней		30
Библиография		34

Введение

Настоящий свод правил разработан в целях повышения уровня безопасности в зданиях и сооружениях людей и сохранности материальных ценностей в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приведенные в настоящем своде правил требования по расчету и конструированию узловых соединений элементов деревянных конструкций, выполненных с использованием вклеенных стержней, являются развитием основных положений СП 64.13330.2017 «СНиП II-25—80 «Деревянные конструкции».

Настоящий свод правил является нормативным документом, используемым при изготовлении, проектировании и применении КДК с узловыми соединениями на вклеенных стержнях.

Работа выполнена АО «НИЦ «Строительство» — ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (руководитель разработки — канд. техн. наук А.А. Погорельцев, исполнители — д-р техн. наук, проф. Л.М. Ковальчук, д-р техн. наук С.Б. Турковский, канд. техн. наук А.Д. Ломакин, канд. техн. наук Ю.Ю. Славик, канд. техн. наук П.Н. Смирнов, И.А. Кондрашев, А.Н. Пьянов, Д.С. Солоницын, В.О. Стоянов, М.А. Филимонов, К.А. Устименко) при участии «Института БелНИИС» (д-р техн. наук, проф. А.Я. Найчук) и СПбГАСУ (д-р техн. наук, проф. Е.Н. Серов).

С В О Д П Р А В И Л

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ НА ВКЛЕЕННЫХ СТЕРЖНЯХ

Методы расчета

Glued laminated wooden structures on glued rods. Calculation methods

Дата введения — 2018—06—21

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил распространяется на методы расчета и конструирования kleеных деревянных конструкций (КДК) с узлами на вклейенных стержнях, применяемых в общественной, жилищной, промышленной и других отраслях строительства в новых, эксплуатируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях.

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование деревянных конструкций (ДК) гидротехнических сооружений, мостов, фундаментов и свай.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 5781—82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 9077—82 Кварц молотый пылевидный. Общие технические условия

ГОСТ 10587—84 Смолы эпоксидно-диановые неотверженные. Технические условия

ГОСТ 18288—87 Производство лесопильное. Термины и определения

ГОСТ 20850—2014 Конструкции деревянные kleеные несущие. Общие технические условия

ГОСТ 27751—2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 30247.0—94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

ГОСТ 30247.1—94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

ГОСТ 31938—2012 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 33080—2014 Конструкции деревянные. Классы прочности конструкционных пиломатериалов и методы их определения

ГОСТ 33081—2014 Конструкции деревянные kleеные несущие. Классы прочности элементов конструкций и методы их определения

ГОСТ Р 56705—2015 Конструкции деревянные для строительства. Термины и определения

ГОСТ Р 56710—2015 Соединения на вклейенных стержнях для деревянных конструкций. Технические условия

СП 14.13330.2014 «СНиП II-7—81* Строительство в сейсмических районах» (с изменением № 1)

СП 16.13330.2017 «СНиП II-23—81* Стальные конструкции»

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11—85 Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01—2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (с изменениями № 1, 2, 3)

СП 64.13330.2017 «СНиП II-25—80 Деревянные конструкции» (с изменением № 1)

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01—87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изменениями № 1, 3)

Примечание — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 18288, ГОСТ Р 56705, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 вклеенный стержень: Стержень из материала повышенной прочности (стали, алюминиевого сплава, композита и др.), вклеенный в просверленное в древесине отверстие.

3.2 наклонный стержень: Стержень, вклеенный в отверстие, просверленное в древесине под углом к волокнам.

3.3 поперечное армирование: Армирование деревянных конструкций наклонно вклеенными стержнями.

3.4 поперечный стержень: Наклонно вклеенный стержень при угле наклона к волокнам $(90 \pm 20)^\circ$.

4 Сокращения и обозначения

4.1 В настоящем своде правил применены следующие сокращения:

ДК — деревянные конструкции;

ДШК (LVL) — конструкции kleеные из шпона;

КДК — kleеные деревянные конструкции.

4.2 Обозначения

В настоящем своде правил применены следующие обозначения:

4.2.1 Усилия от внешних нагрузок и воздействий в поперечном сечении элемента

M — изгибающий момент;

N — продольная сила;

Q — поперечная сила.

4.2.2 Характеристики материалов

E_0, E — модуль упругости древесины и фанеры вдоль волокон;

E_{90} — модуль упругости древесины и фанеры поперек волокон;

$G_{0,90}, G$ — модуль сдвига древесины относительно осей, направленных вдоль и поперек волокон;

m — коэффициент приведения к древесине;

m_a — коэффициент, учитывающий влияние пропитки антипиренами;

m_b — коэффициент условий эксплуатации конструкций;

m_{dl} — коэффициент, учитывающий длительную нагрузку;

m_o — коэффициент, учитывающий ослабления сечения растянутых и изгибаемых элементов;

m_n — коэффициент перехода для расчетных сопротивлений сосны к соответствующим значениям других пород древесины;

$m_{c,c}$ — коэффициент, учитывающий срок службы;

m_t — коэффициент температурных условий;

R_{bc}^A — расчетное сопротивление kleевого шва выдергиванию или продавливанию стержней при влажности древесины 12 % для режима нагружения А, в сооружениях 2-го класса функционального назначения, при сроке эксплуатации не более 50 лет;

$R_{bc\alpha}$ — расчетное сопротивление kleевого шва выдергиванию или продавливанию стержня, вклеенного под углом к волокнам;

R_{bc0} — расчетное сопротивление клеевого шва выдергиванию или продавливанию стержня, вклеенного вдоль волокон;

R_i — расчетное сопротивление древесины изгибу вдоль волокон;

R_p — расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон;

R_{p90} — расчетное сопротивление древесины растяжению поперек волокон;

R_c — расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон;

R_{c90} — расчетное сопротивление древесины сжатию поперек волокон;

R_{ck} — расчетное сопротивление древесины сдвигу вдоль волокон;

R_{cm} — расчетное сопротивление древесины смятию вдоль волокон;

T — расчетная несущая способность связи.

4.2.3 Геометрические характеристики

b — ширина поперечного сечения;

d — номинальный диаметр стержней арматурной стали, анкеров, болтов, гвоздей, шурупов и др.;

d_h — диаметр головки винта, шурупа или наружный диаметр шайбы;

d_o — диаметр отверстия;

F — площадь поперечного сечения элемента;

F_{bp} — площадь поперечного сечения элемента брутто;

F_{ht} — площадь поперечного сечения элемента нетто;

$F_{расч}$ — расчетная площадь поперечного сечения элемента;

F_{ck} — расчетная площадь скальвания;

F_{cm} — расчетная площадь смятия;

h — высота поперечного сечения;

I — момент инерции поперечного сечения элемента;

I_{bp} — момент инерции поперечного сечения элемента брутто;

I_{ht} — момент инерции поперечного сечения элемента нетто;

I_{pr} — приведенный момент инерции поперечного сечения элемента;

l — пролет, длина элемента;

l_0 — расчетная длина элемента;

l_h — глубина заделки нагеля;

l_p — расчетная длина стержня;

l_{cm} — длина площадки смятия;

r — радиус инерции сечения;

S — статический момент поперечного сечения элемента;

S'_{bp} — статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента;

S_1 — расстояние вдоль волокон между осями вклеенных стержней;

S_2 — расстояние поперек волокон между осями вклеенных стержней;

S_3 — расстояние от боковой грани до оси вклеенного стержня;

W — момент сопротивления поперечного сечения элемента;

W_{pr} — приведенный момент сопротивления поперечного сечения элемента;

$W_{расч}$ — расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента.

4.2.4 Прочие основные характеристики

f — прогиб элемента;

k_c — коэффициент податливости соединений;

n — число винтов, шурупов в соединении;

$n_{рас}$ — расчетное число винтов, шурупов в соединении;

$n_{ш}$ — расчетное число швов в элементе.

5 Общие положения

5.1 При проектировании КДК на вклеенных стержнях следует руководствоваться требованиями СП 70.13330, предусматривать их защиту от увлажнения, биоповреждения, коррозии (для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред) в соответствии с нормами по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии СП 28.13330, воздействия огня в случае пожара в соответствии с [1], а также с учетом сейсмических воздействий при строительстве в сейсмических районах согласно СП 14.13330.

5.2 Допускается использовать КДК для условий постоянного или периодического длительного нагрева (температура окружающего воздуха выше 35 °C, но не более 50 °C) при относительной влажности воздуха не менее 50 %.

5.3 Долговечность КДК должна быть обеспечена конструкционными мерами в соответствии с указаниями СП 64.13330.2017 (пункты 9.44—9.56) и при необходимости защитной обработкой, предусматривающей их предохранение от увлажнения, биоповреждения и возгорания. Декоративную отделку и огнезащитную обработку ДК следует выполнять, как правило, после устройства кровли.

6 Требования к элементам соединений

6.1 Требования к материалам узловых соединений

6.1.1 Для изготовления КДК следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Качество древесины должно соответствовать дополнительным требованиям, указанным в приложении Б СП 64.13330.2017.

Прочность древесины соответствующих сортов или классов прочности, а также прочность kleевых элементов должны быть не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в приложении В СП 64.13330.2017.

В зависимости от температурно-влажностных условий эксплуатации (классов условий эксплуатации) следует предъявлять требования к максимальным значениям эксплуатационной влажности древесины и учитывать зависимость ее прочности от этих значений.

Клееная древесина должна удовлетворять требованиям ГОСТ 20850, ГОСТ 33080, ГОСТ 33081.

6.1.2 Следует изготавливать ДШК из шпона древесины хвойных пород или березы. Прочность ДШК должна быть не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в приложении В СП 64.13330.

6.1.3 Для вклеивания стержней следует использовать эпоксидные клеи (см. приложение А). Для конструкций, эксплуатируемых при температуре окружающего воздуха выше 35 °C, или при необходимости обеспечения повышенной огнестойкости соединения следует применять эпоксидные клеи с температурой стеклования 60 °C и выше.

Возможность использования других типов клея и видов наполнителя для вклеивания стержней должна быть обоснована соответствующими испытаниями с определением физико-механических характеристик и технологичности.

6.1.4 Влажность древесины при вклеивании стержней должна быть в интервале от 8 до 14 % в зависимости от условий эксплуатации конструкций (см. приложение А СП 64.13330.2017). Не допускается использование вклеенных стержней для kleевых пакетов с компенсационными прорезями в слоях.

6.1.5 Диаметр отверстия в древесине должен превышать:

- номинальный диаметр вклеиваемого стержня из арматуры периодического профиля классов А300—А600 на 4—6 мм;
- наружный диаметр резьбы или диаметр гладких стержней из арматуры класса А240, круглой стали и композитов на 2 мм.

6.1.6 Для стальных элементов, используемых в узлах на вклеенных стержнях, следует применять стали в соответствии с СП 16.13330 и арматурные стали в соответствии с СП 63.13330. В соединениях элементов конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивной по отношению к стали среды, следует использовать коррозионно-стойкие стали.

6.1.7 В композитных конструкциях из КДК и бетона (см. 9.6) используют тяжелый бетон классов В20 и выше.

6.1.8 Для защитной обработки ДК материалы следует выбирать в соответствии с положениями СП 28.13330.

6.2 Требования к вклеиваемым стержням

6.2.1 Для конструкций на вклеенных стержнях следует использовать стержни повышенной прочности из стали, алюминиевых сплавов, композитов и других материалов.

6.2.2 Стальные стержни следует выполнять из арматуры периодического профиля классов А300—А600 и из круглой стали и арматуры класса А240 с нарезкой на всю расчетную длину (глубину) вклеивания.

Допускается использовать высокопрочную арматуру с винтовой формой профиля и соответствующими гайками без сварки.

Для вклеенных нагелей допускается использовать круглую сталь и арматуру класса А240 без нарезки (резьбы).

Стержни могут быть защищены от коррозии гальваническим или термодиффузионным цинкованием толщиной до 60 мкм.

6.2.3 Стержни из алюминиевых сплавов должны иметь нарезку (резьбу) на всю расчетную длину (глубину) вклейивания.

6.2.4 Стержни из композитных материалов следует выполнять из стеклопластика, базальтопластика, углепластика и других композитных материалов.

7 Расчетные характеристики материалов

7.1 Нормативные и расчетные сопротивления КДК и ДШК следует принимать по СП 64.13330.2017.

7.2 Нормативные и расчетные сопротивления стержней из стальной арматуры следует принимать по СП 63.13330.2012.

7.3 Нормативные и расчетные сопротивления стержней из композитной полимерной арматуры следует определять с учетом данных по пределам прочности, приведенных в ГОСТ 31938.

7.4 Расчетное сопротивление kleевого шва выдергиванию или продавливанию стержней в конструкциях из древесины ели, сосны или лиственницы европейской следует определять по формуле

$$R_{\text{вс}} = R_{\text{вс}}^A m_{\text{дл}} \Pi m_i, \quad (7.1)$$

где $R_{\text{вс}}^A$ — расчетное сопротивление выдергиванию или продавливанию стержней, МПа, приведенное в таблице 7.1, влажностью 12 % для режима нагружения А, согласно таблице 7.2, в сооружениях 2-го класса функционального назначения, согласно приложению А СП 64.13330.2017, при сроке эксплуатации 50 лет;

$m_{\text{дл}}$ — коэффициент длительной прочности, учитывающий сочетание действующих нагрузок, значение которого следует принимать по таблице 7.2;

Πm_i — произведение коэффициентов условий работы (см. 7.5).

Таблица 7.1

Направление вклейивания стержня относительно направления волокон	Обозначение	Расчетное сопротивление, МПа
1 Вдоль волокон	$R_{\text{вс}0}^A$	3,2
2 Под углом к волокнам	$R_{\text{вс}\alpha}^A$	6,0

Таблица 7.2

Обозначение режима нагружения	Сочетания действующих нагрузок	Приведенное расчетное время действия нагрузки, с	Коэффициент длительной прочности $m_{\text{дл}}$
А	Линейно возрастающая нагрузка при стандартных машинных испытаниях	1—10	1,0
Б	Совместное действие постоянной и длительной временной нагрузок, напряжение от которых превышает 80 % полного напряжения в элементах конструкций от всех нагрузок	10^8 — 10^9	0,53
В	Совместное действие постоянной и кратковременной снеговой нагрузок	10^6 — 10^7	0,66
Г	Совместное действие постоянной и кратковременной ветровой и (или) монтажной нагрузок	10^3 — 10^4	0,8
Д	Совместное действие постоянной и сейсмической нагрузок	10 — 10^2	0,92
Е	Действие импульсивных и ударных нагрузок	10^{-1} — 10^{-8}	1,1—1,35

Окончание таблицы 7.2

Обозначение режима нагружения	Сочетания действующих нагрузок	Приведенное расчетное время действия нагрузки, с	Коэффициент длительной прочности $m_{\text{дл}}$
Ж	Совместное действие постоянной и кратковременной снеговой нагрузок в условиях пожара	10^3 — 10^4	0,8
И	Для опор воздушных линий электропередачи — гололедная, монтажная, ветровая при гололеде, от тяжения проводов при температуре ниже среднегодовой	10^4 — 10^5	0,85
К	Для опор воздушных линий электропередачи — при обрыве проводов и тросов	10^{-1} — 10^{-2}	1,1

Расчетные сопротивления выдергиванию или продавливанию стержней R^A для других пород древесины устанавливают путем умножения значений, приведенных в таблице 7.1, на переходные коэффициенты $m_{\text{п}}$, указанные в таблице 7.3.

Таблица 7.3

Древесная порода	Коэффициент $m_{\text{п}}$
Хвойные	
1 Лиственница, кроме европейской	1,0
2 Кедр сибирский, кроме кедра Красноярского края	0,9
3 Кедр сибирский Красноярского края	0,65
4 Пихта	0,8
Твердые лиственные	
5 Дуб	1,3
6 Ясень, клен, граб	1,3
7 Береза, бук	1,1
8 Вяз, ильм	1,0
Мягкие лиственные	
9 Ольха, липа, осина, тополь	0,8

7.5 При определении расчетного сопротивления в соответствующих случаях следует применять коэффициенты условий работы:

- для различных условий эксплуатации конструкций — коэффициент $m_{\text{в}}$, указанный в таблице 7.4;
- конструкций, эксплуатируемых при установившейся температуре воздуха ниже плюс 35 °C, — коэффициент $m_{\text{т}} = 1$; при температуре плюс 50 °C — коэффициент $m_{\text{т}} = 0,8$. Для промежуточных значений температуры коэффициент принимают по интерполяции;
- элементов, подвергнутых глубокой пропитке антипиренами под давлением, — коэффициент $m_{\text{а}} = 0,9$;
- в зависимости от срока службы — коэффициент $m_{\text{с.с}}$, указанный в таблице 7.5.

Таблица 7.4

Класс условий эксплуатации (таблица 1 СП 64.13330.2017)	1А и 1	2	3	4
Коэффициент $m_{\text{в}}$	1	0,9	0,85	0,75

Таблица 7.5

Вид напряженного состояния	Значение коэффициента $m_{\text{с.с}}$ при сроке службы сооружения		
	≤ 50 лет	75 лет	100 лет и более
Изгиб, сжатие, смятие вдоль и поперек волокон древесины	1,0	0,9	0,8
Примечание — Значения коэффициента $m_{\text{с.с}}$ для промежуточных сроков службы сооружения принимают по линейной интерполяции.			

8 Расчет соединений


8.1 Общие указания

8.1.1 Действующее на вклеенный стержень усилие не должно превышать расчетного значения несущей способности вклеенного стержня T .

8.1.2 При определении несущей способности вклеенного стержня T принимают меньшее значение из прочности клеевого шва на выдергивание или продавливание и прочности материала стержня.

8.2 Соединения на стержнях, вклеенных вдоль волокон

8.2.1 Соединения на стержнях, вклеенных вдоль волокон древесины, допускаются только в комбинации с поперечно или наклонно вклеенными стержнями. Стержни вклеивают в круглые отверстия или прямоугольные пазы на боковых гранях, заглубленных на два диаметра стержня d , но не менее чем на 25 мм (см. рисунок 8.1).



d — диаметр стержня; l — длина заделываемой части стержня; S_2 , S_3 — см. 8.2.3

Рисунок 8.1 — Соединения на стержнях из арматуры периодического профиля, вклеенных вдоль волокон в цилиндрические отверстия (а) или в профрезерованные пазы (б)

8.2.2 Расчетное значение несущей способности на выдергивание или продавливание $T_{\text{вс}0}$, МН, стержня, вклеиваемого вдоль волокон, в растянутых и сжатых стыках элементов деревянных конструкций из сосны и ели следует определять по формуле

$$T_{\text{вс}0} = R_{\text{вс}0} d_1 \pi / k_c m_{\text{дл}} \Pi m_i \quad (8.1)$$

где $R_{\text{вс}0}$ — расчетное сопротивление выдергиванию или продавливанию стержня, вклеенного вдоль волокон, МПа, определяемое по пункту 1 таблицы 7.1;

d_1 — диаметр отверстия, м;

l — длина заделываемой части стержня, м, которую следует принимать по расчету, но не менее $10d$ и не более $30d$;

k_c — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений сдвига в зависимости от длины заделываемой части стержня, который следует определять по формуле

$$k_c = a_c - b_c \frac{l_p}{d}; \quad (8.2)$$

здесь $a_c = 1,2$;

$b_c = 0,02$;

$m_{\text{дл}}$ и Πm_i — в соответствии с 7.4.

8.2.3 Расстояние между осями вклеенных стержней, работающих на выдергивание или продавливание вдоль волокон, следует принимать не менее $S_2 = 3d$, а до наружных граней — не менее $S_3 = 2d$.

8.3 Соединения на стержнях, вклеенных под углом к волокнам

8.3.1 Расчетное значение несущей способности $T_{bc\alpha}$, МН, стержня, вклеиваемого под углом к волокнам, на выдергивание или продавливание в стыках КДК следует определять по формуле

$$T_{bc\alpha} = R_{bc\alpha} \pi d_0 l_p k_\sigma k_c k_d m_{dl} \Pi m_i \leq F_\alpha R_\alpha, \quad (8.3)$$

где $R_{bc\alpha}$ — расчетное сопротивление древесины выдергиванию или продавливанию стержня, вклеенного под углом к волокнам, принимаемое по пункту 2 таблицы 7.1, МПа;

d_0 — диаметр отверстия, м;

l_p — расчетная длина стержня, м, определяемая по формуле

$$l_p = l - l_0 \leq 30d; \quad (8.4)$$

здесь l — длина заделываемой части, м;

$l_0 = 3d$ — глубина возможного снижения прочности клеевой прослойки при сварке; для стержней без сварки $l_0 = 0$;

d — диаметр вклеиваемого стержня, м;

k_σ — коэффициент, зависящий от знака нормальных напряжений вдоль волокон в зоне установки стержней;

k_c — в соответствии с 8.2.2;

k_d — коэффициент, учитывающий зависимость расчетного сопротивления от диаметра стержня

$$k_d = a_d - b_d d; \quad (8.5)$$

здесь $a_d = 1,12$;

$b_d = 0,1$;

F_α — площадь сечения стержня, м^2 ;

R_α — расчетное сопротивление материала стержня, МПа.

Для стержней, работающих на выдергивание в зоне растягивающих напряжений, действующих вдоль волокон древесины элемента конструкции, значения коэффициента k_σ следует определять по формуле

$$k_\sigma = 1 - b_\sigma \sigma, \quad (8.6)$$

где $b_\sigma = 0,001$;

σ — максимальные растягивающие напряжения, МПа.

При расположении стержней в сжатой зоне, а также для стержней, работающих на продавливание, $k_\sigma = 1$.

8.3.2 Минимальное расстояние от боковых граней пакета до оси стержня принимают не менее $2d$ и не менее 30 мм; между осями стержней по ширине пакета расстояние должно быть не менее $2d$; от торца пакета вдоль волокон до оси стержня — не менее 100 мм; между стержнями вдоль волокон при угле наклона стержней α к направлению волокон не более 30° — не менее $14d$, при α от 30° до 60° — $10d$, при α более 60° — $7,5d$.

8.4 Соединения, работающие на сдвиг, на стержнях, вклеенных под углом к плоскости сдвига

8.4.1 В соединении, работающем на сдвиг, наклонно вклеенные стержни являются связями сдвига. Расчетное сдвигающее усилие T'_{cd} , приходящееся на один наклонно вклеенный стержень, следует определять по формуле

$$T'_{cd} = T_{cd} / (n_{bc} k_{c,p}), \quad (8.7)$$

где T_{cd} — расчетное сдвигающее усилие, кН;

n_{bc} — количество вклеенных стержней;

$k_{c,p}$ — коэффициент совместной работы.

8.4.2 В соединении, работающем на сдвиг, с наклонно вклеенными стержнями, работающими на выдергивание (растяжение), при наличии прижима по плоскости сплачивания или поперечно вклеенного стержня (см. рисунок 8.2, а), значение расчетного усилия растяжения в наклонно вклеенном стержне N_p должно удовлетворять условию:


$$N_p = T'_{cd} / \cos \alpha \leq T_{bc\alpha}, \quad (8.8)$$

где $T_{bc\alpha}$ — несущая способность стержня, работающего на выдергивание (см. 8.3.1);

α — угол наклона вклеенной связи к плоскости сдвига.

Усилие прижима N_c , соответствующее одному наклонно вклеенному стержню, вызывающее смятие под пластиной σ_{cm} и сжатие в поперечно вклеенном стержне, следует определять по формуле

$$N_c = T'_{cd} / \operatorname{tg} \alpha. \quad (8.9)$$



a — расстояние от края пластины до оси стержня; h — высота сечения элемента; h_{ct} — высота сечения стыка; l — длина заделываемой части стержня; l_c — длина сжатого стержня; N_p — усилие растяжения; N_c — усилие сжатия; Q — поперечная сила; S — шаг стержней; T_{cd} — усилие сдвига; T'_{cd} — усилие сдвига, приходящееся на один наклонно вклеенный стержень; t — толщина пластины; α — угол наклона стержней; σ_c — напряжение сжатия

Рисунок 8.2 — Работа наклонно вклеенного стержня в соединении, работающем на сдвиг, растянутого при наличии контакта по плоскости сплачивания (а) и сжатого или растянутого при отсутствии контакта (б)

8.4.3 В соединении, работающем на сдвиг, сдвигающее усилие, приходящееся на один наклонно вклеенный стержень T'_{cd} , работающий на продавливание (сжатие), при отсутствии рядом вклеенной связи, работающей на выдергивание (растяжение), либо работающей на выдергивание (растяжение), при отсутствии прижима по плоскости сплачивания или поперечно вклеенного стержня (см. рисунок 8.2, б), должно удовлетворять условию

$$(N_p/T_a)^2 + Q/T_h \leq 1, \quad (8.10)$$

где $N_p = T'_{cd} \cos \alpha$ — составляющая расчетного усилия на один стержень T_c , МН, вызывающая в наклонных стержнях напряжения растяжения;

$T_a = F_a R_a$ — расчетная несущая способность одного стержня по условию прочности на растяжение, МН;

здесь F_a — площадь сечения стержня, м^2 ;

R_a — расчетное сопротивление растяжению арматурной стали для А300 $R_a = 285$ МПа и для А400 $R_a = 375$ МПа;

$Q = T'_{cd} \sin \alpha$ — составляющая того же усилия T_c , вызывающая в наклонных стержнях напряжения изгиба;

T_h — расчетная несущая способность стержня на один шов из условия его работы на изгиб, МН, принимается:

а) при жестком (сварном) соединении вклеенного стержня номинальным диаметром d со стальной накладкой или анкерной полосой:

$$T_h = 80d^2 m_{dp} \Pi m_i \text{ — для арматуры А300;}$$

$$T_h = 105d^2 m_{dp} \Pi m_i \text{ — для арматуры А400;}$$

б) при нежестком болтовом соединении вклеенного стержня номинальным диаметром d со стальной накладкой:

$$T_h = 60d^2 m_{dp} \Pi m_i \text{ — для арматуры А300;}$$

$$T_h = 75d^2 m_{dp} \Pi m_i \text{ — для арматуры А400.}$$

8.4.4 При определении числа вклеенных стержней или анкеров необходимо учитывать коэффициент их совместной работы $k_{c,p}$:


- при одном анкере или одном наклонном стержне с одной стороныстыка и на одной грани $k_{c,p} = 1$;

- двух анкерах или двух наклонных стержнях $k_{c,p} = 0,9$;

- большем количестве анкеров или стержней $k_{c,p} = 0,75$.

8.5 Соединения на вклеенных нагелях

8.5.1 Расчетную несущую способность на сдвиг T_h , кН, вклеенного в древесину цилиндрического нагеля из стальной арматуры периодического профиля (см. рисунок 8.3) на один шов соединения элементов из сосны и ели при глубине заделки $l_h \geq 6d$ в направлении усилий вдоль волокон для режима нагружения А (см. таблицу 4 СП 64.13330.2017) следует определять по таблице 8.1 с учетом 8.5.4. Максимальным значениям T_h соответствует $l_h \geq 8d$, где d — номинальный диаметр стержня; l_h — глубина заделки нагеля, см.



Примечание — l_h , S_1 — S_3 см. в 4.2.

Рисунок 8.3 — Схема шахматной (а) и двухрядной (б) расстановок вклеенных стальных нагелей в соединении деревянных элементов

8.5.2 Расчетную несущую способность вклеенных цилиндрических нагелей при направлении передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам следует определять путем умножения значения по таблице 8.2:

а) на коэффициент k_α (см. таблицу 19 СП 64.13330.2017) при расчете на смятие древесины в нагельном гнезде (для нагеля, работающего в торце, расчет не выполняют);

- б) $\sqrt{k_\alpha}$ при расчете нагеля на изгиб; угол α следует принимать равным большему из углов смятия нагелем элементов, прилегающих к рассматриваемому шву (кроме нагеля, работающего в торце);
 в) $0,6\sqrt{k_\alpha}$ при расчете нагеля на изгиб, работающего в торце деревянного элемента.

Таблица 8.1

Схема соединений	Напряженное состояние соединения	Расчетная несущая способность T_H на один шов сплачивания (условный срез), кН
1 Симметричные соединения	а) Смятие в средних элементах б) Смятие в крайних элементах	$0,75cd_o$ $1,2ad_o$
2 Несимметричные соединения	а) Смятие во всех элементах равной толщины, а также в более толстых элементах однослойных соединений б) Смятие в более толстых средних элементах двухслойных соединений при $a \leq 0,5c$ в) Смятие в более тонких крайних элементах при $a \leq 0,35c$ г) Смятие в более тонких элементах однослойных соединений и в крайних элементах при $c > a > 0,35c$	$0,53cd_o$ $0,38cd_o$ $0,8ad_o$ $1,5k_Had_o$
3 Симметричные и несимметричные соединения	а) Изгиб нагеля из арматуры A300 б) Изгиб нагеля из арматуры A400	$2,5d^2 + 0,025l_H^2$, но не более $3,9d^2$ $3,1d^2 + 0,025l_H^2$, но не более $4,5d^2$

Примечания

1 В настоящей таблице приведены следующие обозначения: a — толщина крайних элементов, а также более тонких элементов однослойных соединений; c — толщина средних элементов, а также равных по толщине или более толстых элементов однослойных соединений; d —名义альный диаметр вклеенного нагеля; d_o — диаметр отверстия. Все размеры выражены в сантиметрах.

2 См. примечания 2—4, 7 и 8 к таблице 18 СП 64.13330.2017.

3 Расчет нагельных соединений на скальвание проводить не следует, если выполнены условия расстановки нагелей в соответствии с пунктом 8.55 СП 64.13330.2017.

Таблица 8.2

Угол, град	Коэффициент k_α для нагелей				
	стальных, алюминиевых и стеклопластиковых диаметром, мм				дубовых
	12	16	20	24	
30	0,95	0,90	0,90	0,90	1,0
60	0,75	0,70	0,65	0,60	0,8
90	0,70	0,65	0,55	0,50	0,7

Примечания

1 Значение k_α для промежуточных углов определяется интерполяцией.

2 При расчете однослойных соединений для более толстых элементов, работающих на смятие под углом, значение k_α следует умножать на дополнительный коэффициент 0,9 при $c/a < 1,5$ и на 0,75 при $c/a > 1,5$.

8.5.3 Расстояния между осями вклеенных нагелей при их расстановке следует принимать вдоль волокон древесины S_1 не менее $8d_o$, поперек волокон S_2 не менее $3d_o$ и от кромки элемента S_3 не менее $3d_o$. При шахматной расстановке нагелей минимальные расстояния $S_2 = S_3 \geq 3d_o$.

8.5.4 Для вклеенных нагелей при направлении передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам следует учитывать вероятность раскалывания деревянного элемента составляющей усилия, растягивающей древесину поперек волокон ($F_p = F \sin\alpha$).

Усилие, вызывающее растяжение древесины поперек волокон (см. рисунок 8.4, а), должно удовлетворять условию

$$F_p < F_{ck,h,90P}, \quad (8.11)$$

где $F_p = \max \begin{cases} F_{p,1} \\ F_{p,2} \end{cases}$,

$F_{p,1}$ и $F_{p,2}$ — сдвигающие усилия с каждой стороны от соединения;

$F_{\text{ск.н.90}^P}$ — расчетная несущая способность древесины раскалыванию поперек волокон под воздействием нагельного соединения, Н, которую следует вычислять по формуле

$$F_{\text{ск.н.90}^P} = F_{\text{ск.н.90}^H} m_{\text{дл}} \Pi m_i / \gamma_m, \quad (8.12)$$

где $F_{\text{ск.н.90}^H}$ — нормативная прочность материала, определенная с обеспеченностью 0,95, Н;

$m_{\text{дл}}$ — коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму длительности загружения (см. таблицу 7.2);

Πm_i — произведение коэффициентов условий работы (см. пункт 6.1 СП 64.13330.2017);

γ_m — коэффициент надежности по материалу, определяемый из условия перехода от обеспеченности 0,95 для $F_{\text{ск.н.90}^H}$ к обеспеченности 0,99 для $F_{\text{ск.н.90}^P}$ по формуле (3).

Нормативную несущую способность древесины раскалыванию поперек волокон под воздействием нагельного соединения следует вычислять по формуле

$$F_{\text{ск.н.90}} = 14wb \sqrt{\frac{h_e}{\left(1 - \frac{h_e}{h}\right)}}, \quad (8.13)$$

где $F_{\text{ск.н.90}}$ — нормативная несущая способность древесины раскалыванию поперек волокон под воздействием нагельного соединения в середине пролета; для торцевых соединений и на краю консольной балки $F_{\text{ск.н.90}}$ следует принимать с коэффициентом 0,5, Н;

w — коэффициент, который следует принимать равным:


- для соединений со стальными накладками с жестким креплением нагелей — 1,4;
- для остальных нагельных соединений — 1;

b — ширина деревянного элемента, мм;

h_e — расстояние от центра наиболее удаленного от края деревянного элемента нагеля до кромки деревянного элемента, мм;

h — высота деревянного элемента, мм.

При $h_e \geq 0,7h$ растягивающее усилие учитывать не требуется, несущая способность соединения определяется несущей способностью нагелей.



Примечание — Обозначения см. в 8.5.4.

Рисунок 8.4 — Схемы нагельных соединений для расчетов на раскалывание: с направлением передаваемого нагеля усилия под углом к волокнам (а) и торцевого (б)

9 Указания по проектированию конструкций на вклеенных стержнях

9.1 Общие указания

9.1.1 Соединения на вклеенных стержнях являются универсальным видом соединений. Вклеенные стержни используют:


- для устройства узловых сопряжений элементов плоских и пространственных конструкций (опорных узлов, поясов и решетки в фермах, ключевых шарниров в арках, рамах и т. п.);
- устройства жестких равнопрочных стыков сборных изгибаемых, растянутых, сжато-изгибаемых, растянуто-изгибаемых элементов (балок, арок, ферм, рам, защемленных стоек, жестких нитей, куполов, сводов и т. п.);
- анкеровки закладных деталей, воспринимающих усилия разных направлений;
- восприятия нормальных сжимающих усилий поперек и под углом к волокнам в опорных зонах и местах приложения сосредоточенных нагрузок;
- узловых соединений, воспринимающих сдвиг;
- локализации главных растягивающих напряжений в приопорных зонах клееных деревянных конструкций и зонах больших сосредоточенных нагрузок;
- увеличения несущей способности участков конструкций, в которых действуют нормальные растягивающие напряжения поперек волокон и касательные напряжения (в приопорных зонах высоких балок, в зонах глубоких подрезок или ослаблений врезками, в изгибаемых элементах с криволинейной осью и др.);
- сплачивания КДК, поперечное сечение которых состоит из двух и более элементов;
- в виде наклонно вклеенных стержней в качестве связей сдвига составных ДК, в том числе для комбинированных конструкций с деревянными балками в виде ребер и монолитной железобетонной плитой;
- для поперечного и наклонного армирования КДК в целях повышения их сдвиговой прочности и надежности, в том числе при переменном температурно-влажностном режиме эксплуатации;
- наклонного армирования в целях повышения сдвиговой выносливости.

Принципиальные конструктивные схемы соединений в узлах и стыках элементов для различных напряженно-деформированных состояний приведены на рисунке 9.1.

Стержни, вклеенные под углом к волокну менее чем 20° , рассматривают как вклеенные вдоль волокон, под углом 20° и более — как вклеенные под углом к волокнам. Вклеенные поперек волокон стержни являются частным случаем стержней, вклеенных под углом к волокнам.

9.1.2 КДК должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (первая группа предельных состояний) и по деформациям, не препятствующим нормальному эксплуатации (вторая группа предельных состояний), с учетом характера и длительности действия нагрузок.

9.1.3 КДК следует проектировать с учетом особенностей изготовления, а также условий их эксплуатации, транспортирования и монтажа.



Примечание — Обозначения см. в 4.2.

а — связи составных элементов; б — повышение сдвиговой прочности клееной балки; в — анкеровка закладных деталей; г, д — опорные и другие узлы конструкций; е — схема симметричного универсального жесткого стыка элементов сечением до 500 и свыше 600; ж — растянутые элементы; и — сжатые стыки с полимербетоном; к — полигональные элементы, несимметричная схема (карниз рамы); л — узел защемления стоек; А — опорная реакция от расчетной нагрузки

Рисунок 9.1 — Примеры соединений на наклонно вклеенных стержнях

9.2 Балки из kleеной древесины и ДШК

9.2.1 Балки следует рассчитывать по двум предельным состояниям на прочность, устойчивость плоской формы деформирования и прогиб.


9.2.2 Подрезка на опоре в растянутой зоне деревянных изгибаемых элементов глубиной $a \leq 0,25h$ допускается при условии

$$\frac{A}{bh} < 0,4 \text{ МПа}, \quad (9.1)$$

где A — опорная реакция от расчетной нагрузки;

b и h — ширина и высота соответственно поперечного сечения элемента без подрезки.

Длина опорной площадки подрезки c должна быть не больше высоты сечения h , а длина скошенной части подрезки c_1 — не менее двух глубин a (см. рисунок 9.2).



Примечание — a, b, c, c_1 и h см. в 9.2.2.

Рисунок 9.2 — Скошенная подрезка конца балки

В том случае, если невозможно выполнить скошенную подрезку или ее глубина превышает $0,25h$, необходимо усиление зоны подрезки. Усиление проводят вклеиванием поперечных (перпендикулярно волокнам) и наклонных (под углом 45° к волокнам) стержней (см. рисунок 9.3).


Длина поперечных стержней должна удовлетворять условию

$$2a_p \leq l_a \geq 0,7h, \quad (9.2)$$

где l_a — расчетная длина стержня;

$a_p = a - 30$ мм (глубина подрезки минус 30 мм на непроклей).

Размеры в миллиметрах



Примечание — A, b, h см. в 9.2.2; d, M, Q, S_1, S_2 см. в 4.2.

Рисунок 9.3 — Усиление подрезки на конце балки

Расчет стержней проводят с учетом того, что растягивающее усилие полностью воспринимается поперечно вклеенными стержнями. Наклонные стержни воспринимают сдвигающие усилия в зоне трещины и снижают касательные напряжения на приопорном участке.

Расстояние от торца подрезки до вклеенных стержней должно быть 80—120 мм (120 мм для конструкций, эксплуатируемых в переменных температурно-влажностных условиях, в том числе на открытом воздухе).

Для двух поперечно вклеенных стержней должно выполняться условие

$$T \geq 0,7 Aa/h, \quad (9.3)$$

где T — несущая способность поперечно вклеенного стержня, определенная по 8.3.1 при $l_p = a_p$;

A — опорная реакция;

a — глубина подрезки;

h — высота сечения без учета подрезки.

Для наклонно вклеенного стержня должно быть выполнено условие

$$T \geq 25 Aa^2 (h - a)/h^4, \quad (9.4)$$

где T — несущая способность поперечно вклеенного стержня, определенная по 8.3.1, при этом уровень площадки опирания условно принимают за местоположение шва сплачивания.

9.2.3 Гнутоклееные балки с постоянной или переменной высотой поперечного сечения могут быть как двускатными, так и с верхней гранью положительной и отрицательной кривизны от 10 до 20 %.

Одна из опор в таких балках, независимо от пролета, должна быть подвижной во избежание возникновения распора.

При расчете гнутоклееных балок на прочность (см. рисунок 9.4) кроме проверки краевых тангенциальных нормальных напряжений необходима проверка максимальных радиальных растягивающих напряжений $\sigma_{r\max}$, действующих поперек волокон древесины:

$$\sigma_{r\max} = \left(\frac{M}{Fy_0} \right) \cdot \left[\frac{r_0}{r_1} - \ln \left(\frac{r_0}{r_1} \right) - 1 \right] \leq R_{p90}, \quad (9.5)$$


где R_{p90} — расчетное сопротивление ДК растяжению поперек волокон (см. пункт 7 таблицы 3 СП 64.13330.2017);

M — расчетный изгибающий момент;

F — площадь поперечного сечения кривого бруса;

y_0 — расстояние от нейтрального слоя до центра тяжести;

r, r_0, r_1 и r_2 — радиусы кривизны геометрической оси, нейтрального слоя, нижней (ближней к центру кривизны) и верхней кромок бруса соответственно.



Примечание — См. обозначения в 9.2.3.

Рисунок 9.4 — Расчетная схема кривого бруса при чистом изгибе

При невыполнении условия по формуле (9.5) допускается выполнять усиление постановкой вклеенных стержней, рассчитанных на восприятие растягивающего усилия, определяемого по формуле

$$N_s = 5(\sigma_{r\max} - 0,8R_{p90}) \frac{bh^2}{l_2}, \quad (9.6)$$

где l_2 — длина хорды криволинейного участка, на котором не выполняется условие по формуле (9.5).

9.2.4 Двускатные гнутоклееные балки рекомендуются к применению при уклонах не более 20 %. Зону перегиба верхних граней двускатных балок переменного сечения следует проверять на максимальные радиальные растягивающие напряжения $\sigma_{r\max}$, действующие поперек волокон древесины, по 9.2.3.

9.2.5 При опорные участки kleеных деревянных балок с соотношением $h/b \geq 4$, а также участки в местах действия сосредоточенных сил должны быть рассчитаны на прочность по главным площадкам с учетом всех компонент плоского напряженного состояния по формуле

$$\sigma_1 = 0,5 \cdot \left[\sigma_x + \sigma_y + \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} \right] \leq R_{p\alpha}, \quad (9.7)$$

где σ_1 — значение главного растягивающего напряжения;

σ_x , σ_y и τ_{xy} — компоненты плоского напряженного состояния;

$R_{p\alpha}$ — расчетное значение сопротивления древесины при растяжении под углом α к направлению волокон, определяемое по разделу 6 СП 64.13330.2017.

Угол наклона α направления главного растягивающего напряжения σ_1 к волокнам древесины следует вычислять по формулам:

$$\alpha = \begin{cases} \operatorname{arctg} \left[2\tau_{xy} / (\sigma_x - \sigma_y) \right] & \text{при } \sigma_x - \sigma_y > 0 \\ 45^\circ & \text{при } \sigma_x - \sigma_y = 0 \\ 0,5 \left\{ 180^\circ + \operatorname{arctg} \left[2\tau_{xy} / (\sigma_x - \sigma_y) \right] \right\} & \text{при } \sigma_x - \sigma_y < 0 \end{cases} \quad (9.8)$$

Величину наибольших нормальных растягивающих поперек волокон древесины напряжений σ_y в при опорных зонах и окрестностях действия сосредоточенных поперечных сил P следует определять численным методом либо рассчитывать по формуле

$$\sigma_y = \sigma_{p90} = 2P\eta_1 / bh, \quad (9.9)$$

где P — сосредоточенная сила (опорная реакция балки, давление от подвесного оборудования, усилие сжатия в стойке фермы и т. д.);

η_1 — ордината положительной части кривой распределения нормальных напряжений σ_y от единичной сосредоточенной силы (см. рисунок 9.5);


b — ширина поперечного сечения элемента;

h — высота поперечного сечения элемента.

Ординату η_1 в интервале $-0,25h_{\text{оп}} \leq y \leq +0,25h_{\text{оп}}$ рассчитывают по формуле

$$\eta_1 = \left(\frac{y}{h_{\text{оп}}} \right)^3 + 0,1 \left(\frac{y}{h_{\text{оп}}} \right)^2 + 0,016. \quad (9.10)$$

9.2.6 При передаче поперечной силы не по кромке элемента, а по части высоты торца нормальное напряжение σ_y , растягивающее древесину, умножают на коэффициент 1,4.



Примечание — Обозначения см. в 9.2.5.

Рисунок 9.5 — Схема распределения напряжений σ_y в приопорной зоне балки

При невыполнении условия формулы (9.7) необходима установка вклеенных или ввинченных стержней под углом $\beta = 40^\circ$ — 45° к волокнам древесины. Главное растягивающее усилие, воспринимаемое наклонными стержнями, рассчитывают по формуле

$$N_p = 2(\sigma_1 - 0,8 R_{p\alpha}) bh. \quad (9.11)$$

Вклеенные или ввинченные стержни следует устанавливать с одинаковым шагом на длине опасной зоны, равной $0,7h_{\text{оп}}$, отстоящей от оси опоры на расстоянии, равном $h_{\text{оп}}$. Первый наклонный стержень должен быть установлен на расстоянии $x = h_{\text{оп}} + 0,1h_{\text{оп}}$ от оси опоры. Длина анкеровки стержней должна быть не менее $0,7h_{\text{оп}}/\cos\beta$.

9.3 Составные балки

9.3.1 Клееные деревянные составные балки следует сплачивать с помощью наклонно вклеенных или клеевинченных стержней или наклонных винтов.

9.3.2 Составным балкам на податливых связях следует придавать строительный подъем путем выгиба элементов до постановки связей. Значение строительного подъема (без учета последующего распрямления балки) следует принимать увеличенным в полтора раза по сравнению с прогибом составной балки под расчетной нагрузкой.

9.3.3 Расчет на прочность составных балок следует выполнять, руководствуясь положениями пунктов 7.9 и 7.11 СП 64.13330.2017.

Конструирование и расчет составных балок (ребристых плит) композитного сечения, в которых железобетонная плита объединена с деревянными ребрами наклонно вклеенными анкерами, следует выполнять, руководствуясь положениями приложения Л СП 64.13330.2017.

9.3.4 Прогиб составных балок как со строительным подъемом, так и без него следует определять по правилам строительной механики как для цельных балок такого же сечения, но с введением коэффициента $k_{\text{ж}}$ к моменту инерции поперечного сечения балки, учитывающего податливость того или иного вида соединения (см. таблицу 9.1).

Таблица 9.1

Коэффициент	Число слоев в элементе	Значение коэффициента для расчета изгибаемых составных элементов при пролетах, м			
		2	4	6	9 и более
k_w	≤ 4	0,95	0,95	0,95	0,95
	8	0,8	0,85	0,9	0,95
$k_{\text{ж}}$	≤ 4	0,85	0,85	0,9	0,9
	8	0,5	0,7	0,8	0,85

Примечание — Для промежуточных значений длины пролета и числа слоев коэффициенты определяются интерполяцией.

9.3.5 В составных балках на наклонно вклеенных стержнях последние следует устанавливать таким образом, чтобы в них возникали растягивающие усилия. Стержни следует вклеивать под углом от 25° до 55° к плоскости сплачивания.

Несущую способность наклонно вклеенного стержня как связи сдвига $T_{c,c}$ определяют по формуле

$$T_{c,c} = T_{bc\alpha} \cos\alpha_c, \quad (9.12)$$

где $T_{bc\alpha}$ — несущая способность стержня, определенная в соответствии с 8.3.1.

Расстояние (шаг) между вклеенными стержнями $s_{c,c}$ должно удовлетворять условию

$$\Delta M_s \leq T_{c,c} I_{bp} / S'_{bp}, \quad (9.13)$$

где ΔM_s — расчетная разница изгибающих моментов в начале и конце участка $s_{c,c}$ между вклеенными связями;

I_{bp} — момент инерции бруто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;

S'_{bp} — статический момент бруто ветви составного элемента относительно нейтральной оси.

9.3.6 Балки композитного сечения являются составными и включают деревянные ребра, монолитную железобетонную плиту и анкеры, объединяющие их в единую конструкцию. Положения по проектированию балок композитного сечения с анкерами на вклеенных стержнях приведены в приложении Л СП 64.13330.2017.

9.4 Жесткиестыки

9.4.1 При устройстве жестких стыков в конструкциях используют два типа соединений на наклонно вклеенных стержнях (см. рисунки 9.6—9.10).

Универсальными являются анкеры V-образной формы, которые представляют собой комбинацию минимум из двух стержней, вклеенных наклонно по отношению к направлению волокон древесины и образующих между собой внутренний угол.

В растянутых стыках или растянутых зонах стыков допускается применять соединения на стержнях, наклонно вклеенных в одном направлении, работающих на выдергивание и присоединенных сваркой к стальным пластинам, передающим на древесину усилия сжатия, возникающие от разложения усилий растяжения в наклонных стержнях. Работа стержней на продавливание (сжатие) в таких узлах не допускается.

9.4.2 Расчетную несущую способность V-образного анкера определяют, исходя из расчетной несущей способности вклеенных стержней анкера, определенной по формуле (74) СП 64.13330.2017. Усилия в каждой ветви анкера определяются путем разложения усилий от внешней нагрузки по направлениям ветвей. Внутренний угол между ветвями анкера принимают от 45° до 120°.


9.4.3 Проверку на прочность анкеров, сварных швов, соединительных пластин и других стальных элементов выполняют по СП 16.13330.

9.4.4 При проектировании стыков или узлов конструкций необходимо учитывать особенности конструктивной схемы. Принципиально различаются конструктивные варианты сжатой и растянутой зон стыков сжато-изгибаемых элементов ломаного сечения, например в карнизных узлах рам и т. д.

9.4.5 Наклонно вклеенные стержни расположены в соединениях таким образом, чтобы в них возникали преимущественно растягивающие усилия. Возникающие при этом сжимающие усилия от разложения сил должны передаваться на древесину соединительными жесткими пластинами или специально вклеенными стержнями с соответствующей проверкой расчетом.


9.4.6 Податливость соединений на наклонно вклеенных стержнях составляет 0,001 мм/кН.

9.4.7 Стыки и узлы сжато-, растянуто-изгибаемых, изгибаемых и растянутых элементов сборных конструкций следует проверять расчетом и обеспечивать восприятие перерезывающих сил, а также усилий, возникающих при сборке, кантовке, перевозке, складировании и монтаже. Для сжатых стыков большепролетных конструкций, выполненных с заполнением полимербетоном, необходимо предусматривать конструктивные решения стыков на наклонно вклеенных стержнях, способных воспринимать перечисленные выше нагрузки и перерезывающие силы.




a — расстояние от края пластины до оси стержня; b — ширина пластины; h_c — высота сечения стыка; h_0 — плечо пары сил; l — длина заделываемой части стержня; l_p — длина растянутого стержня; l_c — длина сжатого стержня; N — продольное усилие; N_p — усилие растяжения; N_c — усилие сжатия; S — шаг стержня; T_{cd} — усилие сдвига; T'_{cd} — усилие сдвига, приходящееся на один наклонно вклеенный стержень; t — толщина пластины; α , β — углы наклона стержней; σ_c — напряжение сжатия

Рисунок 9.6 — Жесткие растянутые стыки с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями (а) и V-образными анкерами (б)




a — расстояние от края пластины до оси стержня; *b* — ширина пластины; h_c — высота сечения стыка; h_0 — плечо пары сил; *l* — длина заделываемой части стержня; l_p — длина растянутого стержня; l_c — длина сжатого стержня; *M* — изгибающий момент; *N* — продольная сила; $N_{p,b}$ — верхнее усилие растяжения; $N_{p,h}$ — нижнее усилие растяжения; $N_{c,b}$ — верхнее усилие сжатия; $N_{c,h}$ — нижнее усилие сжатия; *S* — шаг стержней; $T_{cd,b}$ — верхнее усилие сдвига; $T_{cd,h}$ — нижнее усилие сдвига; $T'_{cd,b}$ — верхнее усилие сдвига, приходящееся на один стержень (*a*) или анкер (*b*); $T'_{cd,h}$ — нижнее усилие сдвига, приходящееся на один стержень (*a*) или анкер (*b*); *t* — толщина пластины; α , β — углы наклона стержней; σ_c — напряжение сжатия

Рисунок 9.7 — Жесткие растянуто-изгибающиесястыки с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями (а) и V-образными анкерами (б)




a — расстояние от края пластины до оси стержня; *b* — ширина пластины; h_0 — плечо пары сил; *l* — длина заделываемой части стержня; l_c — длина сжатого стержня; M — изгибающий момент; N_p — усилие растяжения; N_c — усилие сжатия; *S* — шаг стержней; T_{cd} — усилие сдвига; T'_{cd} — усилие сдвига, приходящееся на один наклонно вклеенный стержень; t — толщина пластины; α — угол наклона стержней; σ_c — напряжение сжатия

Рисунок 9.8 — Жесткие изгибаемые стыки с лобовым упором в сжатой зоне с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями (а) и V-образными анкерами (б)



а — расстояние от края пластины до оси стержня; b — ширина пластины; h_0 — плечо пары сил; l — длина заделываемой части стержня; l_c — длина сжатого стержня; M — изгибающий момент; N_p — усилие растяжения; N_c — усилие сжатия; S — шаг стержней; T_{cd} — усилие сдвига; T'_{cd} — усилие сдвига, приходящееся на один наклонно вклеенный стержень; t — толщина пластины; α — угол наклона стержней; σ_c — напряжение сжатия

Рисунок 9.9 — Жесткие изгибаемыестыки с центрирующей прокладкой в сжатой зоне с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями (а) и V-образными анкерами (б)



a — расстояние от края пластины до оси стержня; *b* — ширина пластины; h_0 — плечо пары сил; *l* — длина заделываемой части стержня; l_p — длина растянутого стержня; l_c — длина сжатого стержня; *M* — изгибающий момент; *N* — продольное усилие; N_{ll} — усилие на центрирующую прокладку; N_p — усилие растяжения; N_c — усилие сжатия; *S* — шаг стержней; T_{cd} — усилие сдвига; T'_{cd} — усилие сдвига, приходящееся на один наклонно вклеенный стержень; *t* — толщина пластины; α , β — углы наклона стержней; σ_c — напряжение сжатия


Рисунок 9.10 — Жесткие сжато-изгибающиесястыки с центрирующей прокладкой в сжатой зоне с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями (а) и V-образными анкерами (б)

9.5 Жесткие опорные узлы линзообразных ферм

9.5.1 Фермы линзообразного очертания имеют гнутоклееные пояса (пояс) (см. рисунок 9.11).

Высота фермы в середине пролета: $(1/9) L < H < (1/6) L$.

Рекомендуемые пролеты L таких ферм составляют от 18 до 100 м.



H — высота фермы; L — пролет фермы

Рисунок 9.11 — Схемы линзообразных ферм

9.5.2 Расчет фермы необходимо осуществлять с учетом следующих особенностей:

а) усилия в поясах следует определять из условия их неразрезности; следует учитывать изгибающие моменты, возникающие в опорных узлах, выполненных на наклонно вклеенных связях;


б) усилия в решетке допускается определять из условия шарнирного сопряжения ее элементов с поясами.

9.5.3 Сборные линзообразные фермы могут состоять из нескольких отправочных марок. Расположение укрупнительных узлов следует определять транспортными и технологическими требованиями. В нижнем поясе следует располагать минимально возможное число стыков.

9.5.4 Фермы могут иметь жесткие узлы сопряжения как в опорных узлах, так и при необходимости по длине поясов.

9.5.5 Элементы решетки следует располагать под углом от 30° до 60° к вертикали. Крепление решетки к поясам следует осуществлять с помощью нагелей или на вклеенных стержнях.

9.5.6 Опорные узлы линзообразных ферм являются наиболее нагруженными и ответственными. При жестком сопряжении поясов их следует проектировать на наклонно вклеенных стержнях (см. рисунок 9.12). Необходимое число вклеенных стержней определяют расчетным путем.



Примечание — Обозначения см. в 9.5.9.

Рисунок 9.12 — Схема опорного узла линзообразной фермы

9.5.7 Расчет фермы необходимо осуществлять с учетом следующих особенностей:

- а) усилия в поясах следует определять из условия их неразрезности; следует учитывать изгибающие моменты, возникающие в опорных узлах, выполненных на наклонно вклеенных связях;
- б) усилия в решетке допускается определять из условия шарнирного сопряжения ее элементов с поясами.

9.5.8 Опорные узлы линзообразных ферм являются наиболее нагруженными и ответственными. При жестком сопряжении поясов их следует проектировать на наклонно вклеенных стержнях.

Число вклеенных стержней n_c определяют по формуле

$$n_c = N_c / T_{bc\alpha} k_{c,p} \cos\alpha, \quad (9.14)$$

где N_c — усилие сдвига по плоскости сплачивания верхнего и нижнего поясов;

T — несущая способность вклеенного стержня (см. пункт 8.41 СП 64.13330.2017);

α — угол наклона стержней к плоскости сплачивания, назначаемый в пределах от 30° до 50° ;

$k_{c,p}$ — коэффициент совместности работы вклеенных связей.

При равномерной расстановке связей $k_{c,p}$ равен 0,8, при расстановке не менее 30 % крайних к опоре связей в виде двух вклеенных стержней по ширине сечения $k_{c,p}$ равен 0,85.

9.5.9 Площадку сплачивания верхнего и нижнего поясов следует проверять на смятие под углом γ к волокнам по формуле

$$(N \sin\beta + Q \cos\beta) / (b l_c) + N_c \operatorname{tg}\alpha / (n_c b S_1 k_{c,p}) \leq R_{cm,\gamma} \quad (9.15)$$

где N и Q — продольная и поперечная силы в верхнем поясе в зоне сплачивания;

β — угол наклона оси верхнего пояса в зоне сплачивания к плоскости сплачивания;

b — ширина сечения фермы;

l_c — длина площадки сплачивания;

S_1 — шаг вклеенных связей;

$R_{cm,\gamma}$ — расчетное сопротивление древесины смятию под углом γ к волокнам, определяемое по формуле (5) СП 64.13330.2017;

γ — больший из углов наклона плоскости сплачивания к волокнам верхнего (γ_v) и нижнего (γ_n) поясов.

Если условие не выполнено, следует увеличить шаг связей или усилить древесину стержнями, вклеенными перпендикулярно плоскости сплачивания.

Шаг вклеенных стержней усиления S_{1y} следует определять с учетом пункта 8.40 СП 64.13330.2017 по формуле

$$S_{1y} = T_{bc\alpha} / (b(\sigma_{cm,\gamma} - R_{cm,\gamma})), \quad (9.16)$$

где $T_{bc\alpha}$ — несущая способность вклеенного стержня усиления (см. 8.3.1).


9.5.10 Сборные фермы могут состоять из нескольких отправочных марок. Расположение укрупнительных узлов следует определять транспортными и технологическими требованиями. В нижнем поясе следует располагать минимально возможное число стыков.

9.5.11 Стыки верхнего пояса следует конструировать с передачей осевых усилий на торцы элементов посредством полимербетона, обеспечивающего равномерное распределение напряжений по высоте поперечного сечения.

9.5.12 Растворенные и сжатые стыки поясов должны быть рассчитаны на монтажные усилия при кантовке и подъеме ферм. Они должны обладать достаточной жесткостью из плоскости и воспринимать усилия обратного знака.

9.6 Композитные деревожелезобетонные балки

9.6.1 Балки композитного сечения включают деревянные ребра с наклонно вклеенными анкерами и монолитную железобетонную плиту (см. рисунок 9.13).



П р и м е ч а н и е — Обозначения см. в 9.6.6, 9.6.8.

а — общий вид; б — поперечное сечение; в — геометрические характеристики поперечного сечения; г — опорная зона балки

Рисунок 9.13 — Балка композитного сечения

9.6.2 Расчет балок композитного сечения проводят по предельным состояниям первой и второй групп предельных состояний по упругой стадии.

При расчете конструкций и соединений следует учитывать:

- коэффициенты надежности по ответственности γ_n , принимаемые согласно разделу 10 ГОСТ 27751—2014;
- коэффициенты надежности по материалу: по бетону γ_b , принимаемый согласно пункту 6.1.11 СП 63.13330.2012; по арматуре γ_s , принимаемый согласно пункту 6.2.8 СП 63.13330.2012; по древесине γ_m , принимаемый согласно пункту 6.2 СП 64.13330.2017;
- коэффициенты условий работы элементов деревянных конструкций;
- произведение коэффициентов условий работы Π_{mi} по пункту 6.1 СП 64.13330.2017;
- бетона γ_{bi} , принимаемый согласно пункту 6.1.12 СП 63.13330.2012.

9.6.3 Железобетонные плиты следует рассчитывать по прочности и трещиностойкости согласно СП 63.13330.

9.6.4 При установке над опорами плиты расчетной стержневой арматуры усилия в плите определяют как в неразрезной железобетонной конструкции согласно СП 63.13330, допускающей перераспределение моментов в соответствии с требованиями трещиностойкости. При отсутствии расчетной стержневой арматуры над опорами конструкция рассчитывается как однопролетная.

9.6.5 Изгибающие моменты, усилия и напряжения в элементах композитной балки следует в общем случае определять суммированием силовых факторов, возникающих на различных стадиях и этапах работы, соответствующих условиям возведения и загружения конструкции.

Для нахождения изгибающих моментов, сдвигающих и отрывающих усилий между железобетоном и деревом, внутренних напряжений, а также при определении общих деформаций работу бетона принимают, как правило, упругой, независимо от значения и знака напряжений в бетоне; ползучесть бетона необходимо учитывать в соответствии с положениями СП 63.13330.

При расчетах на усадку бетона разгружающее влияние усадки не учитывают.

9.6.6 В расчетах композитных балок, выполняемых в предположении упругой работы бетона, следует использовать коэффициенты приведения к древесине n геометрических характеристик поперечных сечений этих балок

$$n = \frac{E_{b1}}{E_d}, \quad (9.17)$$

где E_{b1} — модуль деформации сжатого бетона;

E_d — модуль упругости древесины вдоль волокон.

Высоту деревянного ребра принимают равной:

- (1/15—1/25) / — для разрезных балок;
 (1/20—1/30) / — для неразрезных балок,

где l — пролет балок.

Толщину железобетонной плиты принимают равной от 80 до 150 мм. Угол наклона вклеенных анкеров $\alpha = 30^\circ - 45^\circ$.

Расстояния между осями вклеенных анкеров вдоль волокон (см. рисунок 9.13) следует принимать не менее:

$$S_1 = 14d \text{ при } \alpha = 30^\circ;$$

$$S_1 = 10d \text{ при } \alpha = 45^\circ.$$

Расстояние от оси анкера до торца по направлению волокон следует принимать не менее $5d$.

Расстояния в направлении поперек волокон следует принимать:

$$S_2 \geq 3d \text{ — между осями анкеров;}$$

$$S_3 \geq 2d, \text{ но не менее } 30 \text{ мм — от оси анкера до кромки.}$$

Расчеты следует выполнять, исходя из гипотезы плоских сечений, без учета податливости швов объединения деревянной и железобетонной частей.

9.6.7 Расчет выполняют в две стадии:

1-я стадия — расчет деревянного ребра на вес железобетонной плиты;

2-я стадия — расчет на постоянные и временные нагрузки.

9.6.8 Напряжения по нижней грани деревянного ребра проверяют по формуле

$$\sigma_{dp} = \sigma_{dp1} + \sigma_{dp2} \leq R_p, \quad (9.18)$$

где $\sigma_{dp1} = \frac{M_1}{W_{dp}}$ — напряжение в ребре на 1-й стадии;

$\sigma_{dp2} = \frac{M_2}{W_{np}}$ — напряжение в ребре на 2-й стадии;

здесь M_1 — изгибающий момент от веса железобетонной плиты;

M_2 — изгибающий момент от расчетной нагрузки (за исключением веса железобетонной плиты);

W_{dp} — момент сопротивления деревянного ребра;

$W_{np} = \frac{I_{np}}{y}$ — момент сопротивления композитного сечения, приведенного к древесине;

y — расстояние от нейтральной оси приведенного сечения по нижней грани балки.

9.6.9 Напряжения по верхней грани железобетонной плиты проверяют по формуле

$$M_2/W_{b np} \leq R_b, \quad (9.19)$$

где $W_{b np}$ — момент сопротивления композитного сечения, приведенного к бетону;

R_b — расчетное сопротивление бетона осевому сжатию.

9.6.10 Расчетную ширину железобетонной плиты принимают равной расстоянию между ребрами, но не более $1/6$ пролета. При толщине плиты менее $1/10$ высоты композитной балки расчетную ширину свеса принимают не более 6-кратной толщины плиты.

9.6.11 Требуемое число наклонных петлевых анкеров определяют из расчета на сдвиг по плоскости скальвания плиты и ребер из условия прочности анкеровки в бетоне и древесине.

9.6.12 Несущую способность T , кН, одной ветви петлевого анкера на сдвиг в бетоне определяют по формуле

$$T \leq F_a R_a \cos \alpha + 100d^2 \sqrt{R_b} \sin \alpha, \quad (9.20)$$

где F_a — площадь поперечного сечения анкера, см^2 ;

R_a — расчетное сопротивление материала анкера на растяжение;

d — номинальный диаметр анкера, см;

R_b — расчетное сопротивление бетона на осевое сжатие (призменная прочность).

9.6.13 Несущую способность одной ветви петлевого анкера на выдергивание в древесине определяют по формуле (66) СП 64.13330.2017, которая должна быть не менее несущей способности одной ветви петлевого анкера на сдвиг в бетоне.

9.6.14 Требуемое число наклонных петлевых анкеров определяют по формуле

$$n_c \geq \frac{1,5(M_B - M_A)S_{bp}}{Tl_{bp}}, \quad (9.21)$$

где M_A , M_B — изгибающие моменты в начальном А и конечном В сечениях рассматриваемого участка; T — расчетная несущая способность анкера в шве.

Несущую способность по поперечной силе композитного сечения следует принимать равной несущей способности деревянного сечения.

9.6.15 Определение прогибов выполняют как для составных балок с учетом приведенного сечения и коэффициента K_{jk} к моменту инерции поперечного сечения балки, учитывающего податливость наклонно вклеенных анкеров, который следует принимать равным 0,9.

10 Пожарно-технические требования к деревянным конструкциям на вклеенных стержнях

10.1 В случаях, предусмотренных противопожарными требованиями действующих нормативных документов, деревянные конструкции должны быть запроектированы и выполнены с пределом огнестойкости и показателем пожарной опасности, регламентируемыми этими требованиями.

10.2 Предел огнестойкости определяют по методам, установленным ГОСТ 30247.0 и ГОСТ 30247.1. Допускается предел огнестойкости деревянных элементов конструкций устанавливать расчетным путем на основе закономерностей обугливания и прогрева их сечений в условиях стандартного теплового воздействия, регламентируемого ГОСТ 30247.0, и с учетом предельных состояний по огнестойкости, регламентируемых ГОСТ 30247.1, по методу эффективного сечения, уменьшенного с учетом обугливания (см. раздел 10 СП 64.13330.2017).

10.3 Предел огнестойкости узловых соединений элементов и опорных узлов деревянных конструкций, выполненных с применением вклеенных стержней, должен быть не ниже требуемого предела огнестойкости конструкции в целом.

Повышение предела огнестойкости деревянных элементов конструкции и их узлов достигается путем увеличения размеров их сечения, применения средств огнезащиты или теплоизолирующих материалов и облицовок, в том числе из пиломатериалов.

10.4 При определении огнестойкости соединений на вклеенных стержнях вследствие неравномерного распределения температур расстояние от границы обугливания до клеевого шва между древесиной и вклеенным стержнем в зоне расчетной глубины вклеивания к моменту времени, соответствующему требуемому пределу огнестойкости, должно быть не менее 20 мм.

Приложение А

Вклейивание стержней

А.1 Ввиду особой важности и ответственности процесса вклейивание стержней может быть проведено только на предприятиях со специально обученным персоналом и лицами, непосредственно допущенными к этой операции приказом по предприятию.

Эти работы оформляют актом на освидетельствование скрытых работ, подписанным руководителем отдела технического контроля (ОТК), исполнителем и технологом. Процесс возможен только в заводских условиях, при положительной температуре, влажности древесины не выше 15 % и в защищенных от увлажнения помещениях.

А.2 Материалы

А.2.1 Для вклейивания используют клеи на базе эпоксидных смол ЭД-20 по ГОСТ 10587. В качестве наполнителя используют кварц молотый марки Б по ГОСТ 9077 или портландцемент класса прочности не ниже 32,5 по ГОСТ 31108.

А.2.2 Для вклейивания используют металлические стержни из арматуры периодического профиля классов А300, А400, А500 и А600 по ГОСТ 5781—82 или техническим условиям. Если предполагаются сварка или гнутье, то термически упрочненная арматура не допускается. Стержни должны быть без заусенцев, очищены от окалины, ржавчины, грязи, краски, обезжирены и не иметь погибь по длине. На них по всей вклейиваемой длине должны быть рифы полного профиля. Очистку лучше проводить пескоструйным или химическим способами.

Допускается использовать высокопрочную арматуру с винтовой формой профиля и специальными гайками без сварки. Допускается также использовать арматуру класса А240 (гладкая) либо круглую сталь после нарезки на ней резьбы на вклейиваемой части. Стержни могут быть оцинкованы (холодное цинкование не допускается).

Стержни могут быть сварены с закладными деталями перед вклейиванием или после. Допускается комбинированный вариант. При сварке после вклейивания необходимо руководствоваться требованиями А.8.4 и А.8.5.

А.2.3 Влажность древесины для устройства таких соединений допускается не более 12 % при эксплуатации конструкций внутри помещений и не более 15 % — для открытых сооружений.

А.3 Сверление отверстий и инструмент

А.3.1 Перед сверлением проводят разметку осей стержней и их направления мелом на боковой поверхности.

А.3.2 Определяют порядок сверления, чтобы отверстия в случае пересечения внутри не привели к утечке клея или образованию сообщающихся полостей. Лучше проводить сверление только с одной грани, а затем, после вклейивания стержней и выдержки, — с противоположной.

А.3.3 Наклон отверстий к горизонту должен быть не менее 20° для удобства заполнения клея самотеком.

А.3.4 Диаметр отверстий должен быть больше наружного диаметра стержней на 3—4 мм.

А.3.5 Минимальное расстояние до боковой плоскости от края отверстия должно быть не менее 25 мм при глубине отверстия не более 700 мм и не менее 30 мм при большей глубине.

А.3.6 При сверлении отверстий следует использовать кондукторы, конструкцию которых разрабатывает завод-изготовитель совместно с проектировщиками (см. рисунок А.1).




Рисунок А.1 — Конструктивная схема кондуктора для сверления наклонных отверстий и сварки закладных деталей

А.3.7 Отверстия следует сверлить непосредственно перед вклейванием. Они не должны оставаться свободными дольше одной смены, чтобы исключить возможность попадания в них воды, пыли, грязи и др.

А.3.8 После сверления отверстия желательно продувать сжатым воздухом или прочищать специальным ершом от огилок.

А.3.9 Диаметр и глубину отверстий, а также диаметр и длину соответствующих стержней необходимо контролировать погружением последних в отверстия без клея. Глубина сверления отмечается на сверлах краской, цветной изолентой или муфтами-ограничителями.

А.3.10 Для сверления используют специальные длинные сверла для древесины или обычные сверла по металлу.

А.3.11 Длину сверл регулируют путем наращивания арматурными стержнями диаметром 12—14 мм при сварке. При этом центрирования достигают проковкой стыка в горячем состоянии. Конус нужного калибра также присоединяют при сварке.

А.3.12 Для сверления используют ручные дрели мощностью не менее 600 Вт, обязательно с двумя ручками.

А.4 Подготовка стержней к вклейванию

А.4.1 Стержни перед вклейванием должны быть повторно освидетельствованы и соответствовать проекту по классу стали, числу, диаметрам, глубине и качеству.

А.4.2 Необходимо убедиться в соответствии марки закладной детали проекту.

А.4.3 Стержни должны свободно, без усилий входить в отверстия и занимать проектное положение. Для этого они должны быть проверены пробным погружением насухо.

А.4.4 Стержни не должны быть загрязнены маслами, быть влажными или покрытыми ржавчиной. Для очистки используют щетки, наждачную бумагу, ацетон или пескоструйный аппарат.

А.4.5 Перед вклейванием температура стержней должна быть не ниже 18—20 °С. Для облегчения погружения допускается подогрев стержней до температуры от 30 до 40 °С.

А.5 Приготовление kleев

А.5.1 Перед работой следует убедиться в наличии компонентов в необходимом объеме, в их соответствии наименованиям, срокам годности и спецификациям (в проекте).

А.5.2 Клей следует приготовлять при температуре воздуха в помещении и компонентов клея в пределах от 16 до 25 °С. При повышении температуры резко снижается жизнеспособность клея, а при понижении — технологичность. Увеличение температуры может привести к мгновенной реакции и, как следствие, к проблемам вклейвания, порче закладных деталей и емкости для клея.

А.5.3 Необходимо строго контролировать время с момента смешивания отвердителя и смолы. Оно не должно превышать времени рабочей жизнеспособности клея (т. е. от 20 до 30 мин в зависимости от температуры).

А.5.4 Для повышения жизнеспособности клей допускается охлаждать в емкости с водой, но при этом не допускается попадание воды в клей или отверстия.

А.5.5 Для приготовления клея целесообразно использовать пластмассовую толстостенную емкость.

А.5.6 Единовременно следует приготовлять не более 2,5 кг клея из-за опасности его разогрева и неуправляемой реакции.

А.5.7 Для взвешивания необходимо использовать весы с точностью не более 10 г.

А.5.8 Последовательность приготовления композиции: смола — пластификатор — отвердитель — наполнитель.

А.5.9 Время перемешивания клея: от 3 до 4 мин — вручную, от 2 до 3 мин — при механическом перемешивании. Клей перемешивают до однородной массы.

А.5.10 Перед приготовлением клея тестируют качество компонентов путем изготовления контрольных образцов клея в объеме от 20 до 50 г с отверждением при повышенной температуре (не более 30 °С) для активизации процесса.

А.5.11 При определении объема клея для приготовления следует проводить соответствующие расчеты с учетом времени, потраченного на все операции: заполнение отверстий клеем, погружение стержней и др. Обычно приготавливают не более 1—2 кг клея. Для вклейвания одного стержня длиной 1 м и диаметром 20 мм требуется в среднем 350 г клея. Но в каждом случае удельный расход клея уточняют опытным путем, пробным вклейванием первых стержней, чтобы после погружения стержня из отверстия появлялся небольшой избыток клея (порядка 5—10 г).

А.5.12 Дозировка клея по объему не допускается из-за налипания клея на стенки посуды и других специфических особенностей.

А.6 Заполнение kleем отверстий и погружение стержней

А.6.1 Это одна из ответственных операций, которую должна особо контролировать служба ОТК.

А.6.2 Перед заполнением клеем для контроля глубины и диаметра отверстия необходимо опустить в него стержень насухо.

А.6.3 Заполнение kleem и вклейивание стержня проводят последовательно, только в одно-два отверстия, чтобы избежать неконтролируемой полимеризации или «голодного» вклейивания, когда непредвиденные утечки могут привести к недостатку kleя или его избытку.

А.6.4 Для заполнения kleem необходимо использовать мерную емкость объемом только на одно отверстие для качественного склеивания.

А.6.5 Не допускается заполнение нескольких отверстий из общей емкости без контроля объема. Это неизбежно приведет к браку соединений и невозможности контроля полноты заполнения.

А.6.6 В отдельных случаях (для крупногабаритных конструкций) допускается заполнение kleem через дополнительные отверстия под давлением (см. рисунок А.2) с использованием туб типа шприцев или пневмоустановок. Ввиду важности такие операции следует проводить под контролем представителя проектной организации. После появления избытка kleя сверху над стержнем дополнительные отверстия следует забивать специальными пробками.




Рисунок А.2 — Схема подачи kleя под давлением

А.6.7 Одновременно с заполнением отверстий должны быть изготовлены контрольные образцы для испытаний на продавливание, по одному образцу на каждый замес kleя (см. А.7).

А.6.8 Сразу после заполнения отверстия kleem в него погружают стержень. Погружение проводят вдавливанием с вращением. Операция упрощается и качество возрастает, если погружение проводят с помощью вибратора (вибробулава с насадкой под стержень). Если после погружения из отверстия избыток kleя не вышел на поверхность, то стержень необходимо приподнять и установить величину и причину недостатка kleя. Если отверстие оказалось незаполненным сверху на два-три диаметра, то допускается компенсировать недостаточность доливанием; если следов kleя не будет обнаружено более чем на 1/3 длины стержня, то его необходимо полностью извлечь, заполнить отверстие дополнительным объемом и осуществить повторное погружение. При этом необходимо обязательно выявить и устранить причину «голодного» вклейивания — ошибки при дозировке kleя либо утечка kleя в трещины или соседние отверстия.

А.6.9 Соединения, в которых обнаружены утечки kleя, следует актировать или забраковать с их заменой новыми по предложению авторов проекта.

А.7 Выдержка соединений после вклейивания и контроль качества

А.7.1 После вклейивания соединения должны находиться в состоянии покоя при температуре плюс 18 °C не менее 10—12 ч для достижения соединением разборной прочности.

А.7.2 После 12 ч выдержки соединения могут перемещаться, кантоваться, но не допускается их нагружение.

А.7.3 Нагружать соединение усилием, равным 70 % расчетной нагрузки, допускается после 3 сут отверждения kleя.


А.7.4 Испытания контрольных соединений проводят не ранее чем через 3 сут отверждения при температуре воздуха 18 °C.

А.7.5 Контроль качества соединений включает:

- контроль влажности древесины в отверстии;
- правильность разметки;
- соответствие параметров соединений проекту;
- соответствие класса арматуры проекту;
- соответствие качества поверхности стержней;

- контроль качества компонентов клея;
- контроль жизнеспособности клея при заданной температуре в зоне производства работ;
- контроль условий производства работ (наличие подмостей, расположение оси отверстий по отношению к горизонту, наличие инструмента, наличие контрольных образцов и маркировки на них, готовность технологической карты и т. п.);
- контроль последовательности сверления отверстий и вклейивания;
- наличие емкостей объемом на одно соединение для заполнения отверстий клеем;
- контроль полноты заполнения отверстий клеем при погружении стержней;
- актирование соединений с «голодным» вклейиванием и меры по устранению его причин;
- отметки в журналах работ по технологическому процессу.

А.7.6 Контрольные испытания образцов на продавливание (см. рисунок А.3) выполняют в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 56710—2015. Прочность на продавливание должна быть не ниже 6,5 МПа.



Примечание — Обозначения см. в 4.2.

Рисунок А.3 — Схема образцов для испытаний

А.7.7 Прочность на продавливание τ определяют отношением разрушающей нагрузки к боковой поверхности отверстия следующим образом:

$$\tau = P_{\text{разр}} / (\pi d_o l_{\text{вкл}}), \quad (\text{А.1})$$

где $P_{\text{разр}}$ — разрушающая нагрузка;

d_o — диаметр отверстия;

$l_{\text{вкл}}$ — глубина вклейивания, $l_{\text{вкл}} = (4 \dots 5) d$,

здесь d — номинальный диаметр стержня.

А.7.8 Оформляют результаты испытаний в журнале. При этом отмечают наименование объекта, марку конструкций, дату вклейивания.

А.7.9 В случае низких результатов совместно с авторами проекта принимают решение об усилении конструкций или испытаниях большего числа соединений.

А.7.10 На каждую партию конструкций составляют акт освидетельствования скрытых работ по устройству соединений на вклейенных стержнях. Партией считают конструкции или узлы, принадлежащие одному объекту и изготовленные в одну смену.

A.8 Техника безопасности

А.8.1 Помещение, в котором изготавливают клей, должно быть оборудовано общей и местной принудительной и естественной вентиляцией, горячей и холодной водой.

А.8.2 При работе с клеем необходимо в обязательном порядке использовать резиновые или полиэтиленовые перчатки.

А.8.3 Попавший на руки клей следует удалять растворителями и водой с мылом.

А.8.4 При сварке вклейенных деталей необходимы местный отсос продуктов горения и соблюдение противопожарных мероприятий. Защиту древесины от копоти, обугливания и воспламенения осуществляют с помощью экранов из стали, асбеста и пр.

А.8.5 Сварку выполняют швами по захваткам, чтобы исключить перегрев и воспламенение древесины. Продолжительность непрерывной сварки одного шва не должна превышать 1 мин.

Библиография

- [1] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

УДК 624.011.1.04(083.74)

ОКС 91.080.20

Ключевые слова: клееные деревянные конструкции (КДК), древесина слоистая из клееного шпона (ДШК), сорт, класс прочности, расчетные сопротивления, составные элементы, центрально-растянутые, центрально-сжатые, изгибающие элементы, осевая сила с изгибом, вклеенный стержень, наклонно вклеенный стержень, поперечно вклеенный стержень, вклеенный нагель, выдергивание, продавливание, узел, жесткий стык, балка, ферма, арка, рама, скорость обугливания

Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Д.В. Кардановской*

Сдано в набор 12.09.2018. Подписано в печать 19.10.2018. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 4,32.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком свода правил

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru