

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ

Метод определения применяемых материалов

ВЫРАБЫ СА СКУРЫ

Метод вызначэння матэрыялаў, якія прымяняюцца

Издание официальное

0-10-2010
Б3



Госстандарт
Минск

УДК 675.1.016(083.74)(476)

МКС 59.140.30

КП 03

Ключевые слова: метод, кожа, применяемые материалы, деталь, изделие, образец
ОКП РБ 18.10.10

18.24.31
18.24.43
19.20.12
19.20.13
19.30.13
19.30.21
19.30.23
19.30.31
19.30.32
19.30.40

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН техническим комитетом № 12 «Легкая промышленность», научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Центр научных исследований легкой промышленности»

ВНЕСЕН Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 19 октября 2010 г. № 60

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Госстандарт, 2010

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

Введение	IV
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Аппаратура и материалы	1
4 Отбор образцов и подготовка проб	2
5 Метод испытаний	2
5.1 Подготовка к проведению испытаний	2
5.2 Проведение испытаний	2
6 Обработка результатов	3
7 Протокол испытаний	3
Приложение А (рекомендуемое) Форма протокола испытаний	4
Библиография	5

Введение

В связи с большим разнообразием кож, используемых для производства обуви, кожгалантерейных изделий, одежды, зачастую сложно визуальным образом определить материалы (натуральная, искусственная или синтетическая кожа), из которых изготовлены перечисленные виды продукции.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на получение достоверной информации о предлагаемом ему товаре.

Информирование потребителя о товаре, изготовленном в Республике Беларусь, осуществляется в соответствии с требованиями к маркировке продукции, установленными в ТНПА на конкретный вид продукции и СТБ 1400-2009 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования».

С целью исключения фальсифицированной продукции на рынке Республики Беларусь, введения потребителя в заблуждение в результате использования импортной продукции, не содержащей информации о применяемых материалах, разработан настоящий стандарт, который устанавливает метод определения материалов (натуральных, искусственных и синтетических кож) в готовых изделиях.

Настоящий стандарт может применяться для проведения проверок (в том числе арбитражных) соответствия маркировки продукции в части указания материалов по требованиям потребителя (заказчика) или контролирующих органов, а также в случаях, когда определение данного показателя является обязательным требованием договора (контракта) на поставку продукции.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ**
Метод определения применяемых материалов**ВЫРАБЫ СА СКУРЫ**
Метад вyzначэння матэрыялаў, якія прымяняюцца**Manufacture from skins**
Method of definition used materials**Дата введения 2011-07-01****1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на кожгалантерейные, обувные и швейные изделия из кожи и устанавливает метод определения материалов (натуральных, искусственных и синтетических кож), используемых для их изготовления, в готовых изделиях.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

СТБ ISO 139-2008 Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний

СТБ ИСО 18454-2006 Обувь. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытания обуви и ее элементов

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические условия

ГОСТ 6318-77 Натрий сернокислый технический. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) по каталогу, составленному на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Аппаратура и материалы

Для определения материалов, используемых для деталей готовых изделий, применяют:

- стакан стеклянный вместимостью 200, 250 или 500 мл по ГОСТ 25336;
- цилиндр стеклянный 2-го класса точности, вместимостью 10, 50, 200 мл по ГОСТ 1770;
- колбу мерную вместимостью 1 л, 2-го класса точности по ГОСТ 1770;
- термостат или баню лабораторную шестиместную ПЭ-4300, обеспечивающую постоянную температуру в камере в диапазоне от 0 °C до 100 °C с точностью поддержания температуры ±2 °C, или другие аналогичные приборы;
- шпатель стеклянный;
- пинцет;

СТБ 2132-2010

- воду питьевую водопроводную по [1];
- воду дистиллированную по ГОСТ 6709;
- натрий сернокислый технический с массовой долей сернокислого натрия не менее 99,4 % по ГОСТ 6318;
- натр едкий технический с массовой долей едкого натра не менее 98,5 % по ГОСТ 2263;
- весы лабораторные 3-го класса точности по ГОСТ 24104, с пределом допускаемой погрешности $\pm 0,2$ г, или другой тип весов, обеспечивающий аналогичную точность;
- секундомер по ТНПА изготовителя;
- линейку измерительную металлическую по ГОСТ 427.

4 Отбор образцов и подготовка проб

4.1 Для определения материалов, используемых для деталей готовых изделий, отбирают выборку от общего числа количества изделий в партии – 0,05 %, но не менее 1-го образца изделия. Отбор единиц продукции в выборку проводят методом случайного отбора по ГОСТ 18321.

4.2 От одной из отобранных единиц продукции выбирают детали, используемые материалы которых требуется определить.

4.3 Выбранные детали отсоединяют от смежных и других деталей путем разрушения соединений, ниточных, клеевых швов, металлических, пластмассовых и/или других крепителей, освобождают от подкладки, межподкладки, остатков клея механическим способом. Проводят кондиционирование образцов в климатических условиях по СТБ ISO 139, СТБ ИСО 18454.

4.4 Из деталей, подготовленных к проведению испытаний, вырезают пробы для испытаний размером не менее 3 × 7 мм. Полученные пробы взвешивают с точностью отсчета 0,2 г, результат взвешивания заносят в протокол испытаний.

5 Метод испытаний

5.1 Подготовка к проведению испытаний

5.1.1 Готовят щелочно-солевой раствор состава:

- натр едкий технический с массовой долей едкого натра не менее 98,5 % по ГОСТ 2263 – 100 г/л;
- натрий сернокислый технический с массовой долей сернокислого натрия не менее 99,4 % по ГОСТ 6318 – 75 г/л.

Допускается использовать другие реагенты, не уступающие по качеству требованиям настоящего стандарта.

5.1.2 Навеску едкого натра массой 100 г взвешивают на весах с точностью отсчета 0,2 г и помещают в мерную колбу вместимостью 1 л. Доливают до половины объема дистиллированной водой и перемешивают до полного растворения навески щелочи.

5.1.3 Навеску сернокислого натрия массой 75 г взвешивают на весах с точностью отсчета 0,2 г и добавляют в мерную колбу. Раствор перемешивают до полного растворения соли. Затем доводят объем до метки 1 л дистиллированной водой.

5.2 Проведение испытаний

5.2.1 Испытания проводят в климатических условиях по СТБ ISO 139, СТБ ИСО 18454.

5.2.2 В стеклянный стакан наливают щелочно-солевой раствор. На каждый грамм образца берут не менее 10 мл раствора.

5.2.3 Подготовленную к испытанию пробу помещают в стеклянный стакан со щелочно-солевым раствором, который затем нагревают в термостате или водяной бане до (90 ± 5) °C и выдерживают при данной температуре 30 мин.

5.2.4 По окончании испытаний горячий раствор и пробу подвергают органолептическому осмотру. После испытаний проба может иметь следующие агрегатные состояния: раствориться в щелочно-солевом растворе полностью; раствориться с образованием осадка [хлопья, волокна основы, пленка покрытия (основы)]; не раствориться.

6 Обработка результатов

По состоянию пробы делается один из следующих выводов о применяемых материалах деталей изделия:

- если проба растворилась полностью – деталь изделия, материал которого определялся, изготовлена из натуральной кожи.
- если проба не растворилась – деталь изделия, материал которого определялся, изготовлена из искусственной или синтетической кожи.
- если проба растворилась с образованием осадка – деталь изделия, материал которого определялся, изготовлена из композиционного материала, образованного соединением натуральной кожи (волокон натуральной кожи) с искусственными и/или синтетическими материалами (полимерами).

На основании полученных выводов дается заключение о применяемых материалах готового изделия: если проба растворилась полностью – натуральная кожа, в иных случаях – ненатуральная кожа.

7 Протокол испытаний

По результатам испытаний оформляется протокол испытаний по форме, приведенной в приложении А.

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма протокола испытаний

Наименование испытательного

УТВЕРЖДАЮ

центра (лаборатории)

Руководитель испытательного
центра (лаборатории)

Аттестат аккредитации:

личная подпись расшифровка подписи
«___» 20__ г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № _____

Наименование изделия _____

Поставщик (изготовитель) изделий _____

Номер и дата акта отбора проб _____

Наименования деталей, от которых взяты пробы, и количество проб _____

Дата испытаний _____

Условия испытаний

Температура _____

Влажность _____

Масса проб _____

Время обработки _____

Данные осмотра проб после испытаний

Полнота растворения пробы _____

Осадок _____

Вывод о материалах, применяемых для проб и детали (деталей) изделия из кожи

Заключение о материалах, применяемых в готовых изделиях

Результаты испытаний распространяются только на изделия, из которых отбирались пробы для проведения испытаний.

Испытания провел

личная подпись

расшифровка подписи

Библиография

- [1] Санитарные правила и нормы Республики Беларусь
СанПиН № 10-124 РБ 99 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

Ответственный за выпуск *В. Л. Гуревич*

Сдано в набор 02.11.2010. Подписано в печать 15.11.2010. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 1,16 Уч.- изд. л. 0,38 Тираж 20 экз. Заказ 1090

Издатель и полиграфическое исполнение:

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
ЛИ № 02330/0552843 от 08.04.2009.
ул. Мележка, 3, комн. 406, 220113, Минск.