

МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ (В И М С)



Научный совет по аналитическим
методам

Спектральные методы

Инструкция № 76-С

КОБАЛЬТ И НИКЕЛЬ

МОСКВА
1969

Выписка из приказа ГГК СССР № 229 от 18 мая 1964 года.

7. Министерству геологии и охраны недр Казахской ССР, главным управлением и управлениям геологии и охраны недр при Советах Министров союзных республик, научно-исследовательским институтам, организациям и учреждениям Госгеолкома СССР:

а) обязать лаборатории при выполнении количественных анализов геологических проб применять методы, рекомендованные ГОСТами, а также Научным советом, по мере утверждения последних ВИМСом.

При отсутствии ГОСТов и методов, утвержденных ВИМСом, разрешить временно применение методик, утвержденных в порядке, предусмотренном приказом от 1 ноября 1954 г. № 998;

в) выделить лиц, ответственных за выполнение лабораториями установленных настоящим приказом требований к применению наиболее прогрессивных методов анализа.

Приложение № 3, § 8. Размножение инструкций на местах во избежание возможных искажений разрешается только фотографическим или электрографическим путем.

МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ СССР
Научный Совет по аналитическим методам при ВИМСе

Спектральные методы
Инструкция № 76-С

СПЕКТРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОБАЛЬТА
И НИКЕЛЯ В ЖЕЛЕЗНЫХ РУДАХ И СИЛИКАТНЫХ
ГОРНЫХ ПОРОДАХ

Всесоюзный научно-исследовательский институт минерального сырья
(ВИМС)

МОСКВА, 1969 г.

В соответствии с приказом Госгеолкома СССР № 229
от 18 мая 1964 г. инструкция № 76-С рассмотрена и реко-
мендована Научным Советом по аналитическим методам к
применению для анализа рядовых проб - III категория -
при содержании 0,007-0,1% кобальта и 0,05-1,0% никеля;
для особо точного анализа геохимических проб - IV ката-
гория - при содержании 0,0005-0,007% кобальта и
0,001-0,05% никеля.

(Протокол № 12 от 7 февраля 1968 г.)

Председатель НСАМ

В.Г. Сочеванов

Председатель секции спектраль-
ных методов

А.К. Русанов

Ученый секретарь

Р.С. Фридман

Инструкция № 76-С рассмотрена
в соответствии с приказом Го-
сударственного геологического
комитета № 229 от 18.У.64 г.
Научным Советом по аналитичес-
ким методам / протокол № 12 от
7.П.1968 г./ и утверждена
ВИМСом с введением в действие
с 1 мая 1968 г.

СПЕКТРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОБАЛЬТА И НИКЕЛЯ В ЖЕЛЕЗНЫХ РУДАХ И СИЛИКАТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ^{X/}

Сущность метода

Разработанный А.К. Русановым, В.М. Алексеевой и
В.Н. Пятовой в 1967 г. метод спектрографического опреде-
ления кобальта и никеля в железных рудах и силикатных
горных породах заключается в испарении анализируемого об-
разца в смеси с буферным порошком из каналов двух уголь-
ных электродов в дуге переменного тока и в измерении ин-
тенсивности спектральных линий фотографическим методом.

Буферная смесь состоит из угольного порошка и угле-
кислого бария. Угольный порошок способствует более равно-
мерному испарению пробы, углекислый барий стабилизирует
температуру дуги и повышает воспроизводимость анализа.

Анализируемые железные руды, а также ультраосновные
горные породы содержат большое количество железа, имеюще-
го довольно сложный многолинейный спектр, и поэтому воз-
можно перекрытие аналитических линий линиями железа. В
этих случаях применяют спектрограф высокой дисперсии ДФС-13
/ лучше с решеткой 1200 штр/мм/.

^{X/} Внесена в НСАМ спектральной лабораторией ВИМСа, 1967 г.

Различные содержания кобальта и никеля определяют по нескольким спектральным линиям этих элементов, обладающим различной чувствительностью.

Элементом сравнения служит скандий, который вводят в образцы в виде окиси. Скандий испаряется в дуге практически одновременно с никелем и кобальтом.

При больших содержаниях железа и при работе со спектрографом ДС - I3 с решеткой 600 штр/мм все пригодные для анализа линии скандия в исследуемой области перекрываются линиями железа. В таком случае вместо скандия используют лантан, интенсивность линий которого в большей степени зависит от изменения состава проб. Поэтому в буферную смесь вводят в качестве элементов сравнения скандий и лантан одновременно.

При использовании решетки 1:000 штр/мм и одновременном определении 0,0005-0,03% кобальта и 0,03-1% никеля спектр образцов фотографируют дважды в разных областях длин волн.

Анализ проводят методом трех эталонов. Искусственные стандартные образцы состоят из порошкообразного гранита, не содержащего кобальта и никеля / лейкократовый гранит/, в который вводят рассчитанные количества кобальта и никеля / в виде трехокисей /.

Методика предназначена для определения кобальта и никеля в железных рудах и в силикатных горных породах, содержащих не более 10% окисей щелочных элементов. Определяемые содержания кобальта и никеля: по III категории - от 0,007 до 0,1% кобальта и от 0,05 до 1,0% никеля; по V категории - от 0,0005 до 0,007% кобальта и от 0,001 до 0,05% никеля.

Погрешность определения кобальта при его содержании от 0,007 до 0,05% и никеля при его содержании от 0,05 до 1% укладывается в допустимые расхождения / см.табл. I /.

Для большей точности определения образцы, содержащие 0,05 - 1% кобальта, анализируют дважды.

Для содержаний кобальта от 0,0005 до 0,007% и никеля от 0,001 до 0,05% расхождение между повторными определениями не превышает 30% от средней величины содержания каждого

элемента / по опыту работы спектральной лаборатории ВИМСа/.
Таблица I.

Допустимые расхождения I

Содержание никеля, абр. %	Допустимые расхождения отн. %	Содержание кобальта абр. %	Допустимые расхождения, отн. %
0,1 - 0,5	10 - 6	0,5 - 1,0	15 - 10
0,05 - 0,1	20 - 10	0,2 - 0,5	20 - 15
0,01 - 0,05	40 - 20	0,05 - 0,2	30 - 20
0,007 - 0,01	60 - 40		

Реактивы и материалы

1. Барий углекислый , ч.д.а.
2. Кобальта трехокись / Co_2O_3 /, ч.д.а.
3. Никеля трехокись / Ni_2O_3 /, ч.д.а.
4. Скандия окись .
5. Спирт этиловый.
6. Купферон, насыщенный спиртовый раствор.
7. Гранит лейкократовый, истертый до крупности-200 меш.

Гранит проверяют на отсутствие заметных количеств кобальта и никеля (при испарении образца гранита в смеси с буферной смесью, как указано в разделе "ход анализа ", на спектрограмме не должны появляться линии Co I 3453,51 Å и Ni I 3050,82 Å).

8. Угли спектральные марки " С-3 " диаметром 6 мм.
9. Угольный порошок марки " С-3 " крупностью -200 меш.
10. Фотопластиинки "микро " чувствительностью 22 ед.

ГОСТа, размером 9 x 24 см.

II. Обычные реактивы и принадлежности для обработки фотопластиинок.

12. Буферная смесь. Отвешивают 0,120 г окиси скандия , 2,00 г окиси лантана, 20,0 г углекислого бария и

178,0 г угольного порошка. Все материалы должны быть истерты до крупности - 200 меш. В небольшую ступку помещают приблизительно 0,2 г углекислого бария и 0,120 г окиси скандия. Смесь тщательно истирают, добавляют еще около 0,6 г углекислого бария, снова истирают, добавляют окись лантана и снова перемешивают. Таким же образом порциями добавляют оставшееся количество углекислого бария с таким расчетом, чтобы каждый раз смесь разбавлялась не более, чем в три раза.

Далее таким же образом добавляют угольный порошок. По мере увеличения количества смеси содержимое ступки количественно переносят в ступку большего размера. Полученная смесь содержит приблизительно 10% углекислого бария, 8% угольного порошка, 0,05% окиси скандия и 1,0% окиси лантана.

[3. Стандартные образцы]. Основой для приготовления стандартных образцов служит порошок гранита. Смешивают 1,00 г трехокиси кобальта и 6,00 г порошкообразного гранита и тщательно истирают, добавляя спирт. Получают порошок, содержащий 10,15% кобальта. Затем 1,00 г трехокиси никеля и 6,00 г порошкообразного гранита также истирают с добавлением спирта. Получают порошок, содержащий 10,13% никеля.

По 1,00 г каждого из полученных порошков и 8,14 г порошкообразного гранита перемешивают и тщательно истирают в ступке, добавляя спирт. Таким способом получают 10 г стандартного образца, содержащего по 1,00% кобальта и никеля.

3,00 г полученного стандартного образца тщательно смешивают с 6,00 г порошка гранита и получают стандартный образец, содержащий по 0,33% кобальта и никеля.

3,00 г этого стандартного образца / содержащего по 0,33% кобальта и никеля / тщательно смешивают с 6 г порошка гранита и получают стандартный образец, содержащий по 0,11% кобальта и никеля.

Поступая таким же образом, т.е. разбавляя каждый раз в три раза, получают стандартные образцы, содержащие по 0,037% и по 0,0123% кобальта и никеля.

5,00 г стандартного образца, содержащего по 0,0123% кобальта и никеля, тщательно смешивают с равным количеством порошка гранита и получают стандартный образец, содер-

жащий по 0,0063% кобальта и никеля.

Таким же образом, т.е. разбавляя каждый раз вдвое, получают остальные пять стандартных образцов. В итоге получают стандартные образцы, содержащие I,0; 0,38, 0,11, 0,037, 0,0125, 0,0063, 0,0031, 0,0015, 0,00077 и 0,00039% кобальта и никеля.

Каждый стандартный образец смешивают в отношении 1:2 с буферной смесью и тщательно истирают с добавлением спирта.

Аппаратура и принадлежности

1. Дифракционный спектрограф ДФС-13 с решеткой 1200 или 600 штр./мм.
2. Генератор ДГ-2^{Х/}.
3. Реостат балластный, рассчитанный на силу тока до 25 а.
4. Штатив дуговой вертикальный с осветителем.
5. Микрофотометр МФ-2.
6. Весы тонкотонные или аналитические.
7. Станок и фрезы для заточки электродов.
8. Ступка агатовая или яшмовая.

Ход анализа.

Навеску 0,050 г анализируемого образца крупностью -200 меш и 0,100 г буферной смеси тщательно истирают в ступке с добавлением спирта. Полученной смесью с помощью пластмассовой воронки ^{ХХ/} наполняют отверстия четырех цилин-

х/ Высокочастотный разряд не используется, и его можно отключить.

хх/При использовании воронок из бронзы или стали в пробу может попасть кобальт и никель.

дрических угольных электродов, имеющих следующие размеры:
 диаметр электрода - 3 мм;
 диаметр высверленного канала - 1,5 мм;
 глубина канала - 8 мм;
 длина обточенной части - 12 мм.

Поверхность смеси, заполняющей отверстия электродов, смачивают раствором купферона и просушивают электроды под электрической лампой в течение 20-30 минут.

Два электрода устанавливают в дуговой штатив, при помощи световой проекции выводят на оптическую ось и смыкают друг с другом. Включают генератор ДГ-2. Во избежание разбрызгивания пробы электроды держат в сомкнутом состоянии в течение 20 сек при силе тока 7-8 а. Затем разводят электроды на расстояние 3 мм, повышают силу тока до 20 а и экспонируют спектр до полного выгорания пробы, обычно 2,5-3 минуты.

Дуговой промежуток 3 мм во время горения дуги поддерживает постоянным.

Каждый анализируемый и стандартный образец фотографируют дважды.

Спектрограммы получают при следующих условиях:

1. Спектрограф ДФС-13 с решеткой 1200 или 600 штр/мм; спектр I порядка.

2. Освещение щели - стандартная трехлинзовая система.

3. Ширина щели 0,020 мм.

4. Фотографируемый участок спектра: 0

для решетки 600 штр/мм - 2800-3500 Å ;

для решетки 1200 штр/мм - 2990-3470 Å / для определения не более 0,1% никеля и любых содержаний кобальта / или 2800-3150 Å / для определения кобальта при содержании более 0,003% и любых содержаний никеля/.

5. Фотопластиинки "микро" чувствительностью I6 или 22 ед. ГОСТа, размером 9 x 24 см.

6. Проявитель стандартный № I.

7. Обработка фотопластинок обычная.

8. Высоту отверстия диафрагмы на второй линзе осветительной системы заранее подбирают таким образом, чтобы для данной партии фотопластинок почернение фона вблизи аналитических линий составляло 0,1-0,3. При этом почернение линии сравнения должно быть в среднем 1,0 - 1,3, а почернение линий кобальта и никеля / вместе с фоном / от 0,5 до 1,9 / для аналитического интервала / .

После обработки фотопластинки фотометрируют аналитические линии кобальта, никеля, скандия / или лантана /, приведенные в таблице 2. При этом учитывают возможность перекрытия аналитических линий линиями других элементов. При появлениях в спектре контрольной линии пользоваться перекрытой аналитической линией нельзя.

По результатам фотометрирования находят разность почернений / ΔS / линий кобальта / никеля / и скандия / или лантана /. Значения для параллельных экспозиций усредняют.

С помощью стандартных образцов строят градуировочные графики в координатах / ΔS ; $lg C$ /, где С - содержание кобальта / никеля / в стандартных образцах. Типичные градуировочные графики представлены на рисунках 1 и 2.

Так как анализируемые и стандартные образцы подготавливают к анализу аналогично, то никакие расчеты не нужны, и определяемые концентрации находят непосредственно по градуировочным графикам. Образцы, содержащие 0,05-0,1% кобальта, анализируют повторно со следующей партией проб и результаты анализа усредняют.




Рис. 1. Градуировочные графики для определения никеля по линиям.

1. Co I 8458,51 Å; 2. Co I 3044,00 Å;
 3. Co I 3121, 42 Å. Элемент сравнения - скандий.

Спектрограф ДФС-13 с решеткой 1200 штр./мм.




Рис. 2. Градуировочные графики для определения никеля по линиям:

1. Ni I 3050,82 Å; 2. Ni I 3003,63 Å;
 3. Ni I 2992,60 Å; 4. Ni I 2821,29 Å.
 Элемент сравнения - скандий. Спектрограф ДФС-13
 с решеткой 1200 штр./мм.

Таблица 2.

Аналитические линии и интервалы определяемых концентраций кобальта и никеля.

Аналитичес- кая линия A	Интервал оп- ределяемых содержаний %	Мешающие элементы			Контрольная линия A
		Длина волны A	Ориенти- ровоч- ная кон- центра- ция, %	Контрольная линия A	
Co I 3453,51	0,0005-0,01	нет		-	-
Co I 3044,00	0,003 - 0,1	Mo 3043,90 Ta 3043,92 Zr 3044,12	2 2 1	Mo 3052,56 Ta 3076,38 Zr 3061,34 Zr 3043,25	
Co I 3121,42	0,05- 1,0	U 3121,33	1	U 3108,69	
Co I 3086,40	0,3 - 3	Mo 3086,36 V 3086,50 Zr 3086,46	3 0,1 1	Mo 3052,56 V 3108,70 V 3087,06 Zr 3061,35	
Ni I 3050,82	0,001-0,03	Co 3050,93 ^{x/}	0,3	Co 3086,40	
Ni I 3008,63	0,005-0,1	Ti 3008,64 Zr 3008,74	10 1	Ti 2993,06 Zr 3061,35	
Ni I 2992,60	0,03 -1,0	Mo 2992,62 Fe 2992,61 ^{xx}	1	Mo 3052,56	
Ni I 2821,29	0,1 - 3	U 2992,72 W 2821,81 Ti 2821,42	0,2 15 10	U 3016,96 W 2823,71 Ti 2993,06	
Sc I 3030,77	Линия сравнения	Fe 3030,61 ^x U 3030,83	15 1	U 3108,69	
La II 3108,46	Линия сравнения	U 3108,37 Zr 3108,37 Cu 3108,45	1 1 1	U 3108,69 Zr 3061,34 Cu 2997,36	

x/ При использовании решетки 1200 штр/мм линия не мешает определению.

xx/ Линия приведена в таблицах Гаррисона ², однако в условиях анализа в спектре не появляется.

Литература

1. Временная инструкция по внутрилабораторному контролю качества выполнения химических и количественных спектральных анализов полезных ископаемых в лабораториях системы МГ и Охраны Недр СССР, 1960 г. и дополнения и изменения к ней, 1962 г.

2. Harrison G.R. Wavelength tables. New-Jork, 1939.

Сдано в печать 24/У-68 г. Подп. к печ. 18/XI-68 г.
Л82018 Заказ 61 Тираж 600 экз.

Опытно-экспериментальное предприятие ВИМСа

КЛАССИФИКАЦИЯ
лабораторных методов анализа минерального сырья
по их назначению и достигаемой точности

Категория анализа	Наименование анализа	Назначение анализа	Точность по сравнению с допусками внутрilaбораторного контроля	Коэффициент к допускам
I.	Особо точный анализ	Арбитражный анализ, анализ эталонов	Средняя ошибка в 3 раза меньше допусков	0,33
II.	Полный анализ	Полные анализы горных пород и минералов.	Точность анализа должна обеспечивать получение суммы элементов в пределах 99,5-100,5%	
III.	Анализ рядовых проб	Массовый анализ геологических проб при разведочных работах и подсчете запасов, а также при контрольных анализах.	Ошибки анализа должны укладываться в допуски	I
IV.	Анализ технологических продуктов	Текущий контроль технологических процессов	Ошибки анализа могут укладываться в расширенные допуски по особой договоренности с заказчиком.	I-2
V.	Особо точный анализ геохимических проб	Определение редких и рассеянных элементов и "элементов-спутников" при близких к клярковым содержаниям.	Ошибка определения не должна превышать половины допуска; для низких содержаний, для которых допуски отсутствуют, - по договоренности с заказчиком.	0,5
VI.	Анализ рядовых геохимических проб	Анализ проб при геохимических и других исследованиях с повышенной чувствительностью и высокой производительностью.	Ошибка определения должна укладываться в удвоенный допуск; для низких содержаний, для которых допуски отсутствуют, - по договоренности с заказчиком.	2
VII.	Подукуплический анализ	Качественная характеристика минерального сырья с ориентировочным указанием содержания элементов, применяемая при металлометрической съемке и др. поисковых геологических работах	При определении содержания элемента допускаются отклонения на 0,5-1 порядок.	
VIII.	Качественный анализ	Качественное определение присутствия элемента в минеральном сырье.	Точность определения не нормируется	