

МИНИСТЕРСТВО НЕФТЕПЕРЕРАБОТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С С С Р

УДК 648-2:629.114.01

Группа Л 63

Зарегистрировано в ВИС за № _____
от " ____ " 197 ____ г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Управления конструк-
торских и экспериментальных
работ Минавтопрома СССР

А.И.ТИТКОВ

24.10.1977 г.

УТВЕРДЛЮ:

Главный инженер ВЛО "Союзрезинотехника" Миннефтехимпрома СССР

А.С.ВАСИЛЬЕВ

23.10.1977 г.

ДЕТАЛИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ АВТОВАЗА,
ДРУГИХ ЗАВОДОВ И РЕЗИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ
ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУЗ8 105250-77
(Взамен ТУЗ8 105250-71)

Срок введения с "01" 06 1978 г. на срок до "01" 06 1983 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный конструктор
автомобилей
АВТОВАЗА

А.С.МИРЗОЕВ

24.10.1977 г.

Главный инженер
Волжского завода РТИ

Ф.С.САКАЕВ

24.10.1977 г.

Главный инженер НИИРП
по работе

А.Ф.САЖЕНОВ

24.10.1977 г.

Главный инженер Балаковского
производственного объединения
"Союзрезинотехника"

В.П.ЛЕВОЧКИН

24.10.1977 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к техническим условиям "Детали резиновые для
автомобилей АвтоВАЗа, других заводов и резини,
применяемые для их изготовления".

Настоящие технические условия разработаны взамен ТУ38 И05250-71 на основании плана ВПО "Союзрезинотехника" пересмотра технических условий, утвержденных в 1971-1974 г.г. и в связи с распространением действия данных технических условий на детали автомобилей других автозаводов.

Данные технические условия по сравнению с ТУ38 И05250-71 предусматривают следующие изменения:

1. На основании отработки рецептуры резиновых смесей и набора данных Волжского и Балаковского заводов РТИ уточнены нормы физико-механических показателей резин.
2. Уточнены методы испытаний стандартных образцов резин.
3. Введены требования к металло-арматуре, входящей в конструкцию резино-металлических деталей.
4. Введены дополнительные требования на маркировку, упаковку деталей, поставляемых в качестве запасных частей.
5. Введены требования к рабочим, нерабочим, видовым и невидовым поверхностям готовых деталей; уточнена характеристика внешнего вида деталей.
6. Введена классификация резин по условиям работы и назначению деталей.
7. Уточнены правила приемки готовых деталей, введен статистический контроль качества по ГОСТ И8242-72.

В данных технических условиях учтено решение протоколов технических совещаний от 10-18 мая 1977 г. и 21-25 июня 1977 г. (г.Тольятти, АвтоВАЗ) по согласованию окончательной редакции технических условий "Детали резиновые для автомобилей АвтоВАЗа, других заводов и резини, применяемые для их согласования".

В работе совещания принимали участие представители АвтоВАЗа, НИИРП, Балаковского и Волжского заводов РТИ.

Транспортирование, хранение и эксплуатация резино-технических деталей автомобилей не требует соблюдения специальных правил безопасности, поэтому раздел "Техника безопасности" в технические условия не включен.

Главный инженер Волжского завода РТИ-



Ф.С.Сахнёв

Настоящие технические условия распространяются на резиновые, резино-металлические, резино-тканевые и губчатые детали, предназначенные для комплектации автомобилей АвтоВАЗа, других заводов и на резину, применяемые для их изготовления.

Технические условия не распространяются на стандартизованные или имеющие специальные технические условия, резиновые детали.

Пример записи обозначения при заказе детали I группы,
Ia подгруппы:

Деталь I.Ia ТУ38 105250-77

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.1. Детали резиновые для автомобилей АвтоВАЗа, других заводов и резину, применяемые для их изготовления должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, чертежам, согласованным между предприятием-изготовителем и предприятием-потребителем.

I.2. В чертежах на детали при согласовании должны быть указаны:

- а) код и марка резины;
- б) контролируемые размеры;
- при необходимости:
- в) место и вид маркировки;
- г) требования на готовую деталь;
- д) метод испытания;
- е) рабочие и видовые поверхности детали, к которым предъявляются специальные требования.

I.3. В зависимости от назначения и условий работы детали изготавливают из резиновых смесей в соответствии с требованиями

ТУ38 105250-77

Изм.	Лист	№ докум.	Дата	Разраб.	Провер.	Приемщик	Материал	Детали резиновые для автомобилей АвтоВАЗа, других заводов и резину, применяемые для их изготовления	Лист	Лист	Листов
				Талалкова					Б	2	39
									Волжский и		
									Балаковский		
									заводы РМ		
Изм. № подз.				Шербакова				Технические условия			

табл. 2 по технологическим регламентам изготовителя, утвержденным в установленном порядке.

1.4. Физико-механические показатели резин должны соответствовать требованиям табл. 3-8.

1.4.1. Рецептура основных марок резин с указанием подетальной области применения изделий должна быть согласована с НИИРП.

Допускается корректировка рецептов резиновых смесей при этом физико-механические показатели должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, а также требованиям на детали, указанным потребителем в согласованных чертежах.

1.5. При оценке внешнего вида деталей у них различают видовые, невидовые, рабочие и нерабочие поверхности.

1.6. На видовых поверхностях деталей не допускаются: трещины, морщины, пузыри, наплыны, заусенцы, разнотонность, следы изношенности прессформ, следы зачистки облоя в местах разъема прессформы, возвышения и углубления более 0,3 мм.

1.7. На рабочей и нерабочей поверхности невидовых деталей допускаются отдельные ~~аморфные~~ в соответствии с табл. 9.

1.7.1. При необходимости допускается между потребителем и изготовителем согласование ^{образцов} ~~отдельных~~ внешнего вида деталей.

1.8. Показатели готовых деталей должны соответствовать требованиям, указанным в чертежах.

1.9. Металлическая арматура, применяемая для изготовления деталей, должна соответствовать требованиям ТУ37.355.010-76, чертежам, согласованным между предприятием-изготовителем и предприятием-потребителем.

1.10. Металлические поверхности деталей должны быть защищены антикоррозийным покрытием в соответствии с чертежом.

1.11. Маркировка

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата

1.11.1. Детали должны иметь маркировку, нанесенную отпечатками гравировки прессформы с указанием:

а) наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака;

б) номера детали по чертежу;

в) номера гнезда прессформы;

Если по условиям работы маркировка недопустима, а также из-за невозможности нанести маркировку на детали, имеющих малые размеры, детали поставляют без маркировки.

По согласованию с потребителем допускается поставка деталей без маркировки.

1.12. Упаковка

1.12.1. Упаковку деталей автомобилей АвтоВАЗа производят в тару производственную типа I-I по ГОСТ 14861-74.

При транспортировании деталей видами транспорта, не позволяющими применение указанной тары, допускается поставка по согласованию с потребителем в другой таре.

Тару внутри прокладывают оберточной бумагой по ГОСТ 8273-75, сверху детали закрывают водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828-75 или парафинированной бумагой по ГОСТ 9569-65.

Для других заводов вид тары согласовывают при заказе.

1.12.2. В каждое упаковочное место должны быть упакованы детали одного наименования.

1.12.3. При малых размерах деталей и небольших количествах поставки допускается упаковка нескольких наименований в одном упаковочном месте, при этом каждый из видов деталей должен иметь свою внутреннюю первичную упаковку.

1.12.4. Детали, поставляемые в качестве запасных частей, должны быть упакованы в первичную упаковку: полиэтиленовые мешки или в

ТУ38 105250-77

4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

картонные коробки (ГОСТ 13841-68) по 50 штук одного наименования, не более, с последующей упаковкой в соответствии с п. I.I2.1.

I.I2.5. Каждое упаковочное место должно иметь ярлык с указанием:

- а) наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака;
- б) номера детали по чертежу;
- в) номера настоящих технических условий;
- г) марки резины;
- д) номера партии;
- е) количества;
- ж) номера мест (общее количество мест);
- з) даты изготовления (год,месяц);
- и) штампа технического контроля о приемке деталей;
- к) изображения государственного Знака качества по ГОСТ 1.9-67, в случае присвоения деталям государственного Знака качества;
- л) номера упаковщика.

I.I2.6. На каждой упаковке деталей, поставляемых в качестве запасных частей, должна быть применена этикетка, изготовленная типографским способом с указанием:

- а) "Сделано в СССР" на английском языке;
- б) номера детали по чертежу;
- в) количества;
- г) даты упаковки (год,месяц);
- д) штампа технического контроля о приемке деталей;
- е) номера упаковщика.

Заполнение даты упаковки на этикетке производить машинописным способом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.13. Каждая партия деталей должна сопровождаться сертификатом качества, подтверждающим соответствие деталей требованиям настоящих технических условий с указанием:

- а) наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака;
- б) номера деталей по чертежу;
- в) номера настоящих технических условий;
- г) марки резины;
- д) номера партии;
- е) массы;
- ж) даты приемки;
- з) штампа технического контроля о приемке деталей;
- и) изображения государственного Знака качества по ГОСТ 1.9-67, в случае присвоения деталям государственного Знака качества.

1.13.1. Упаковочное место, в котором находится сертификат качества, должно иметь на ярлыке надпись: "Сертификат здесь".

1.13.2. К каждой партии деталей, поставляемых в качестве запасных частей, должен быть приложен сертификат качества в соответствии с требованиями п. 1.13 настоящих технических условий.

1.14. При отправке деталей в торговую сеть каждое упаковочное место должно иметь ярлык в соответствии с п.1.12.5 и с указанием:

- а) массы брутто одного упаковочного места, которая должна быть не более 35 кг;
- б) розничной цены одной детали.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемку деталей производит технический контроль предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящих технических условий, согласованных чертежей и эталонов внешнего вида.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ38 105.250-77

Лист

2.2. Детали предъявляют к приемке партиями. Партией считают количество деталей одного наименования, одновременно представляемых на контроль, но не более 5000 штук или не более 500 кг. Детали партии должны быть изготовлены из одной марки резиновой смеси за ограниченный период времени (смена, сутки).

2.3. Для проверки качества деталей применяют типовые, периодические и приемо-сдаточные испытания.

2.3.1. Типовые испытания

проводят в полном объеме требований настоящих технических условий предприятие-изготовитель и потребитель перед началом производства и в ходе серийных поставок при изменении марки резины, технологии изготовления, конструкции для оценки эффективности внесенных изменений, если эти изменения могут повлиять на качество деталей.

Для проведения типовых испытаний потребителем изготовитель предстает потребителю не менее 20 деталей требуемого наименования с результатами проведенных испытаний и стандартные образцы в количестве не менее трёх пластин и двух шайб.

2.3.2. Периодические испытания

2.3.2.1. Периодические испытания проводят технический контроль изготовителя для проверки стабильности производства и включает:

а) физико-механические испытания резин по п. I.4, табл. 3-8 с периодичностью испытаний в соответствии с технологическим регламентом;

б) испытания готовых деталей в соответствии с требованиями чертежей не менее чем на трёх деталях и не реже одного раза в месяц.

2.3.2.2. Периодические испытания готовых деталей потребитель проводит в соответствии с требованиями чертежей не менее чем на трёх деталях и не реже одного раза в месяц.

Ном.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ38 I06250-77

Лист

2.3.3. Приемо-сдаточные испытания

2.3.3.1. Приемо-сдаточные испытания проводят технический контроль изготовителя в соответствии с требованиями табл. I каждой партии деталей, подлежащих отгрузке потребителю.

2.3.3.2. Предприятие-потребитель осуществляет контроль качества каждой партии деталей в соответствии с требованиями табл. I или в полном объеме требований настоящих технических условий.

Таблица I

Контролируемые показатели	Количество проверяемых деталей от партии
Внешний вид: п.п. I.6, I.7, I.7.1	2%, но не менее 20 деталей
Контролируемые размеры	2%, но не менее 20 деталей

2.3.3.3. При получении неудовлетворительных результатов проверки деталей хотя бы по одному показателю, производят повторную проверку по этому показателю на удвоенном количестве образцов, взятых от той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными. При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки вся партия бракуется.

Примечание. Для оценки потребителем физико-механических показателей резины, изготовитель один раз в три месяца направляет потребителю не менее трех стандартных пластин и двух шайб.

2.3.3.4. С 01.01.79г. технический контроль изготовителя производит приемо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями табл. II, I2, I3 каждой партии деталей, подлежащих отгрузке АвтоВАЗу.

2.3.3.5. АвтоВАЗ с 01.01.79г. осуществляет статистический приемочный контроль качества каждой партии деталей по ГОСТ 18242-72 в

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ38 105250-77

Лист

соответствии с требованиями табл. II, I2, I3 или в полном объеме требований настоящих технических условий.

2.3.3.6. При статистическом приемочном контроле:

- а) если в выборке суммарное количество дефектных деталей для каждого класса дефектов меньше или равно указанному в табл. II, I2, I3 допустимому количеству дефектных деталей - партия признается годной;
- б) если в выборке суммарное количество дефектных деталей хотя бы для одного класса дефектов больше допустимого - партия бракуется.

Таблица II

Приемо-сдаточные испытания и статистический приемочный контроль для деталей групп 3, 4б, 7в, 7г, 8, табл. 2

Приемочный уровень качества в %	Класс дефекта	Контролируемые показатели деталей	Случайный объем выборки	Допустимое количество дефектных деталей из партии, штук
0,15	Значительный	1. Внешний вид: отсутствие грубых дефектов (разрывов, трещин, раковин, включений, недопрессовок) и других отклонений от требований табл. 9 и эталонов внешнего вида	80	0
		2. Контролируемые размеры (установочные и присоединительные)	80	0
1,5	Малозначительный	1. Прочие размеры	80	3
		2. Маркировка и другие отклонения, не влияющие на работоспособность деталей	80	3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Таблица Т2

Приемо-сдаточные испытания и статистический приемочный
контроль для деталей групп Iв, 6, 7б, табл.2

Приёмоч- ный уро- вень ка- чества, в %	Класс де- фекта	Контролируемые показа- тели деталей	Случайный объем вы- борки де- талей из партии,	Допустимое количество дефектных деталей в выборке
0,25	Значи- тель- ный	<p>I. Внешний вид:</p> <p>отсутствие грубых дефектов (разрывов, зарезов, трещин, раковин, заусенец, недопрес- совок включений, следов заг- ражнения прессформ) и других отклонений от требований табл. 9 и эталонов внешнего вида</p>	50	0
		<p>2. Контролируемые размеры (установочные и присоедини- тельные)</p>	50	0
2,5	Мало- значи- тельный	<p>I. Прочие размеры</p> <p>2. Маркировка и другие отклонения, не влияющие на работоспособность деталей</p>	50	3
			50	3

Таблица I3

Приемо-сдаточные испытания и статистический приемочный контроль для деталей групп Ia, Iб, 2a, 2б, 2в, 4a, 4в, 5a, 5б, 7a, 9 табл.2

Приемоч- ный уро- вень ка- чества в %	Класс де- фекта	Контролируемые показа- тели деталей	Случайный объем вы- борки де- талей из партии, штук	Допустимое количество дефектных деталей в выборке
0,25	Значи- тель- ный	I. Внешний вид: отсутствие грубых дефектов (разрывов, трещин, раковин, включений, недопрессовок) и других отклонений от требо- ваний табл.9 и эталонов внешнего вида	50	0
		2. Контролируемые разме- ры (установочные и присое- динительные)	50	0
4,00	Мало- значи- тельный	I. Прочие размеры 2. Маркировка и другие отклонения, не влияющие на работоспособность деталей	50	5

2.4. Предприятие-потребитель вправе вернуть изготавителю в течение установленного срока хранения все детали, на которых в процессе монтажа (сборки) выявлены дефекты по вине изготавителя при условии соблюдения требований хранения и нормативно-технической документации монтажа. Детали возвращают для замены на годные по актам, утвержденным предприятием-потребителем и предприятием-изготавителем.

ТУ38 И05150-77

Лист

Изв.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

11

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Проверку размеров деталей, согласованных в чертежах, производят универсальным (проектор, инструментальный микроскоп) или специальным мерительным инструментом, обеспечивающим необходимую точность замера в пределах допусков.

3.2. Определение физико-механических показателей резин по п. I.4 проводят на стандартных образцах в соответствии с методами испытаний, указанными в табл. 10.

3.2.1. Определение изменения физико-механических показателей резин после старения в воздухе по п. I.4, табл. 3, 4 проводят по ниже-приведённой методике.

Стандартные образцы (форма, размеры и количество в соответствии с методами испытаний табл. 10) подвешивают за нерабочие участки на стержнях из материала, не влияющего на ход испытаний, помещают в предварительно нагретый до требуемой температуры (табл. 3, 4) термостат с принудительной циркуляцией воздуха и выдерживают при данной температуре 72 ч.

Величину показателя старения определяют не ранее чем через 16 ч после того, как образцы были вынуты из термостата. В течение этого времени образцы хранят в помещении с температурой не выше 30°С, защищенным от воздействия прямых солнечных лучей и веществ, вредно влияющих на резину.

Расчет коэффициента изменения предела прочности при разрыве производят по формуле:

$$K_B = \frac{A_2}{A_1} . \quad (1)$$

где A_2 - средняя величина показателя после старения;

A_1 - средняя величина показателя до старения.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Расчёт изменения твёрдости производят по формуле:

$$\Delta H = H_2 - H_1 , \quad (2)$$

где H_2 - средняя величина показателя после старения;

H_1 - средняя величина показателя до старения.

Примечание. Допускается проводить испытания в термостате без принудительной циркуляции воздуха.

3.3. Внешний вид деталей по п.п. I.6, I.7, I.7.1 проверяют осмотром визуально на соответствие требованиям настоящих технических условий и согласованных эталонов.

3.4. Испытания готовых деталей проводят не менее чем через 16ч после их изготовления.

3.5. Испытания деталей: на твердость, прочность связи резины с металло-арматурой, остаточную деформацию, цикличность, жесткость, относительное удлинение и т.д. проводят по специальным методикам, согласованным между предприятием-изготовителем, предприятием-потребителем и НИИРП.

Метод испытания указывают в чертеже детали при согласовании.

3.6. Определение изменения объёма готовых деталей производят по ГОСТ 9.030-74 (гидростатический метод) в средах и при условиях (время, температура), предусмотренных требованиями табл. 3, 5, 6, 7.

Испытание деталей в средах, не указанных в настоящих технических условиях, производят изготовитель и потребитель при типовых испытаниях.

3.7. Испытание антикоррозийного покрытия деталей производят потребитель в соответствии с требованиями технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Нан. №	Лист	№ докум.	Подп	Дата

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Детали резиновые для автомобилей транспортируют любым видом транспорта, в условиях, предохраняющих их от повреждения.

4.2. Детали должны храниться в закрытом помещении при температуре от 0 до плюс 25°С и относительной влажности не более 80% в упакованном виде.

При хранении детали должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов.

Детали должны быть предохранены от попадания на них масла, бензина, керосина и других, разрушающих резину веществ.

5. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЮ)

5.1. Установка, монтаж и применение деталей резиновых должны производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации узла, в котором установлена данная деталь.

6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Детали резиновые должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

6.2. Изготовитель гарантирует соответствие деталей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

6.3. Гарантийный срок хранения деталей на складах при условии соблюдения указанных правил хранения устанавливается два года со дня их изготовления.

6.4. Гарантийный срок службы деталей резиновых устанавливается равным гарантийному сроку автомобилей Волжского и других автомобильных заводов.

Ном.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ38 105250-77

Лист

14

Классификация резин по назначению

Таблица 2

Назначение	Максимальная рабочая температура, С	Код резины	Марка резины	Базовый каучук	Примеры применения	Примечание
Монолитные резины для изготовления формовых изделий						
I. Детали, работающие на воздухе:						
Ia. с повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям (испытание на озоностойкость при удлинении 50%) и высокими механическими свойствами	+70	T0 50-45	5I-I528-2 7-57-7008	изопреновый Этилен-пропиленовый	уплотнители, заглушки, прокладки	
		T0 50-50	7-26-35 7-57-6005	"		
		T0 50-55	7-26-30	бутадиен-метилстирольный		
		T0 50-60	7-26-36 7-57-7006	этилен-пропиленовый "		
Ib. с высокой стойкостью к атмосферным воздействиям (испытание на озоностойкость при удлинении 20%) и средними механическими свойствами	+70	T0 20-50	7-26-35 7-57-6005	этилен-пропиленовый бутадиен-метилстирольный	уплотнители, втулки, прокладки, колпачки, изоляторы, наконечники	Резина 57-6002 рекомендуется для деталей с диэлектрическими свойствами
		T0 20-55	7-26-30 26-86 7-57-6002	этилен-пропиленовый бутадиен-метилстирольный "		
		T0 20-65	7-26-39 7-26-82 7-57-7002	этилен-пропиленовый "		
		T0 20-70	7-5I-I524 7-57-7009	"		
Ib. со средней стойкостью к атмосферным воздействиям (испытание на озоностойкость при удлинении 10%) и невысокими механическими свойствами	+70	T0 10-40	5I-I528-2 57-1010	изопреновый натуральный	прокладки, заглушки, чехлы, уплотнители	
		T0 10-50	7-26-35 26-86 7-57-6005	этилен-пропиленовый бутадиен-метилстирольный "	стекол	
		T0 10-55	7-57-6002	"		
		T0 10-60	7-26-36 7-57-6004	этилен-пропиленовый бутадиен-метилстирольный		
		T0 10-65	ИРП 1338 7-26-39 7-26-82 7-57-7002	силиксановый этилен-пропиленовый "		
		T0 10-75	57-6008 7-57-6021	"		
		T0 10-80	26-130	"		

TY38 105250-77

Бюл. подп. дата

Продолжение табл. 2

Назначение	Максимальная рабочая температура, °С	Код резины	Модификация	Базовый каучук	Примеры применения	Примечание
2. Детали, работающие в среде воздуха без озонного воздействия при температуре:						
2а. до +70°C	+70	ТВ 70-60	26-28	изопреновый	прокладки	
			7-57-60	бутадиен-метилстирольный		
2б. до +100°C	+100	ТВ 100-45	7-57-70	этилен-пропиленовый	кольца, прокладки, накладки, шайбы	Применение резин 7-57-7004 и 57-7005 допускается в случае отсутствия каучука СКЭП
		ТВ 100-50	7-26-35	"		
			7-57-60	бутадиен-метилстирольный		
		ТВ 100-60	7-57-70	этилен-пропиленовый		
		ТВ 100-70	7-57-7009	"		
2в. до +150°C	+150	ТВ 150-60	7-51-I521	"	кольца, прокладки, накладки, шайбы	
			7-51-I524	"		
			7-57-7004	"		
3. Детали, с высокими механическими свойствами, работающие в контакте с водой или другими охлаждающими жидкостями системы охлаждения двигателя	+100	ТРП 100-50	7-26-35	этилен-пропиленовый	патрубки, прокладки	
			7-57-60	бутадиен-метилстирольный		
		ТРП 100-60	7-57-70	этилен-пропиленовый		
			7-57-90	хлорированный		
		ТРП 100-70	7-51-I524	этилен-пропиленовый		
			7-57-7009	"		
		ТРП 100-80	7-57-7003	"		
4. Детали, стойкие к маслам, минеральным консистентным смазкам при температуре:						
4а. до +70°C	+70	ТМ 70-50	26-45	бутадиен-нитрильный	кольца, манжеты, прокладки, накладки	
			7-57-50	"		
		ТМ 70-55	26-44	"		
			26-45	"		
		ТМ 70-60	7-57-50	"		
		ТМ 70-70	26-46	"		
		ТМ 70-75	57-5002	"		
4б. до +125°C	+125	ТМ 125-50	26-45	бутадиен-нитрильный	кольца, манжеты, прокладки, накладки	
		ТМ 125-55	26-44	"		
			26-45	"		
		ТМ 125-60	26-44	"		
			7-57-5001	"		
			7-57-5006	"		
		ТМ 125-70	26-46	"		
			26-103	"		

TY38 105250-77

Лист 1 из 1 | Подп. 1 | дата 11.01.2018

Продолжение табл. 2

Наименование	Максимальная рабочая температура, °C	Код резины	Марка резины	Базовый каучук	Примеры применения	Примечание
			7-57-5005	бутадиен-нитрильный		
			7-57-5016	"		
		TM I25-75	26-47	"		
			7-57-5003-I	"		
			7-57-5019 (зап.)	"		
			7-57-5033	"		
4в. до +200°C	+200	TM 200-70	ИРН I314-I	фторкаучук		
5. Детали, стойкие к маслам, минеральным консистентным смазкам и атмосферным воздействиям при температуре:						
5а. до +70°C	+70	TMA 70-50	26-45	бутадиен-нитрильный	кольца, прокладки, шланги	
			7-57-5018	"		
		TMA 70-55	26-45	"		
		TMA 70-60	26-44	"		
			7-57-5006	"		
5б. до +125°C	+125	TMA I25-50	26-52	"	кольца, прокладки, шланги	Резины 26-52, 7-57-5009, 57-5010 рекомендуются для деталей с диэлектрическими свойствами
		TMA I25-55	26-52	"		
			7-57-5009	"		
			57-5010	"		
		TMA I25-60	26-44	"		
			7-57-5006	"		
		TMA I25-70	26-46	"		
			7-57-5011	"		
		TMA I25-75	26-44	"		
			7-57-5033	"		
			7-57-5019 (зап.)	"		
		TMA I25-80	26-I37	"		
6. Детали, работающие с бензином и смеси бензина с маслом до +70°C	+70	ТБ-60	26-44-I	"	накладки, шайбы, пробки	Резина 57-5020 рекомендуется для деталей с диэлектрическими свойствами
			7-57-5006	"		
			57-5020	"		
		ТБ-65	26-44-I	"		
			7-57-50II	"		
		ТБ-70	26-46-I	"		
			7-57-5005	"		
			7-57-5016	"		

Испл	№ докум.	Подп.	дата
------	----------	-------	------

Продолжение табл.2

Наименование	Максимальная рабочая температура, °C	Код резины	Марка резины	Базовый каучук	Примеры применения	Примечание
7. Детали, работающие под нагрузкой в среде воздуха:						
7a. малонагруженные	+70	II 40-35	26-405 51-I528-2	бутадиен-метилстирольный изопреновый	прокладки, буфера, амортизаторы, заглушки, кнопки креплений	Возможно применение в среде с периодическим замасливанием при условии покрытия деталей маслостойким лаком
		II 50-40	6190-55	бутадиен-метилстирольный		
		II 50-70	51-I528-2	изопреновый		
		II 80-45	57-2002	"		
		II 80-50	26-86 7-57-6002 7-57-6005	бутадиен-метилстирольный "		
		II 80-55	26-86 7-57-6002 7-57-6005	" "		
		II 80-60	26-28 57-1002 (зап.) 7-57-2009	" натуральный изопреновый		
		II 80-70	26-29 57-I004 (зап.) 7-57-2006	" " "		
7b. средненагруженные	+70	II I20-45	51-I528-2 (57-2002)	" "	буфера, втулки, накладки, компенсаторы, подушки, фланцы	то же
		II I20-50	51-I528-2 57-I006 (зап.) 7-57-I008	" натуральный "		
		II I20-55	57-2008 26-28 7-57-I003	изопреновый " натуральный		
		II I20-60	26-28 7-57-2801	изопреновый "		
		II I20-70	26-29 7-57-2004	" "		
	+70	II I70-45	57-2002 26-28 ИРН II47	" " натуральный	буфера, подушки, амортизаторы	
7b. сильно нагруженные		II I70-50	7-57-I008	"		
		II I70-60	7-57-2003 26-28 7-57-2001	изопреновый " "		

TY38 I05250-77

Лист

ЗПО 1975 г. Зак. 4041—2000.

Продолжение табл.2

Наименование	Максимальная рабочая температура, °С	Код резины	Марка резины	Базовый каучук	Примеры применения	Примечание
7г. повышенной нагрузки	+70	II 210-50	57-2011 26-I08 7-57-1008 7-57-2003	изопреновый " натуральный изопреновый натуральный	амортизаторы, буфера, втулки	Возможно применение в среде с периодическим замасливанием при условии покрытия деталей маслостойким лаком
		II 210-55	7-57-1003	"		
		II 210-60	51-I516	"		
			7-57-2001	изопреновый		
		II 210-65	57-2011 26-II5 51-3060 57-2012	" " " "		
8. Детали, подверженные воздействию силового поля и большим нагрузкам в среде минеральных масел и смазок и подверженные атмосферному воздействию	+70	ПМА 80-80	7-2542-Н	хлоропреновый		Возможно применение при наличии трения между резиновыми и металлическими поверхностями
		ПМА 150-55	26-33	"	чехлы	
		ПМА 150-60	26-II6	"		
			7-57-9002	"		
			7-57-9003	"		
Пористые резины для изготовления формовых и неформовых деталей						
9. Пористые детали, подверженные атмосферному воздействию	+90	Г0-450	57-1014	натуральный	прокладки, уплотнения, чехлы	
		Г0-500	57-1013 26-I34	натуральный этилен-пропилен-новый	прокладки, уплотнения прокладки, уплотнения	
		Г0-550	57-7010	"	уплотнения (неформовые)	
		Г0-700	26-459	силиксановый	прокладки, уплотнения	

Таблица 3

Показатели
физико-механических свойств резин и условия работы деталей из этих резин

А. Вид: монолитные вулканизанные резины

I. Класс: Резины для деталей, воспринимающих воздействие силового поля, и для которых основными являются механические свойства резин

Код резин по клас- сифи- катуру	Тип марки резины	Базовый каучук	Темпера- турный диапа- зон °С	Пре- доступ- ность, дел к ру. JRH	Сопро- тивле- ние остаточ- ной де- формации кгс/см, при 10% тере- зис-	Относи- тельная хруп- кость, %, не менее	Стати- ческая коэффи- циент формации ската- тии, %, не менее	Темпе- ратура воздуха в тече- ние 72ч	Максимальные изменения после старения при 70+3°C			Стойкость к озонному старению при удлине- нии на 50% в течение 70ч
									в воздухе в маслах М12ГИ (ТУ38 10148-75) или М12Г ₁ (ТУ38 10195-75) в 101415- 73) ^x	в жидкости СМР-Г (ТУ38 10195-75) в течение 70ч	в течение 70ч	
									коэффи- циент твр- дости, %, не измене- ния народ- ства, %, не менее	твр- дости, %, не измене- ния народ- ства, %, не менее	твр- дости, %, не измене- ния народ- ства, %, не менее	

I.I. Подкласс: резины для деталей, работающих в воздушной среде, к которым не предъявляются особых требований к сопротивляемости атмосферному воздействию

I.I.I. Группа: резины для деталей, работающих в лёгких условиях по отношению к воздействию силового поля, малонагруженные

П40-35	26-405	СКМС-30АРКМ-15	от -40 до +70	35±5	40	10	-	-	минус 35	0,60	+5	-	-
П50-40	51-1528-2	СКИ-3+СКД	то же	40±5	160	20	-	-	минус 65	0,70	+7	-	-
П50-70	6190-55	СКМС-30АРКМ-15	"	70±5	50	15	-	-	минус 40	0,7	+5	-	-
П80-45	57-2002	СКИ-3	"	45±5	170	35	50	15	минус 45	0,80	+6	-	-
П80-50	26-86	СКМС-30АРКМ-15	"	50±5	80	28	50	20	минус 35	0,75	+6	-	-
	7-57-6005	СКМС-30АРКМ-27	"	50±5	100	30	50	40	минус 35	0,75	+4	-	-
П80-55	7-57-6002	СКМС-30АРК	"	55±5	100	25	50	35	минус 40	0,75	+4	-	-
П80-60	26-28	СКИ-3+СКМС-30АРК	"	60±5	170	45	50	20	минус 45	0,75	+6	-	-
	57-1002	НК+СКМС-30АРКМ-27	"	60±5	100	35	50	35	минус 45	0,80	+6	-	-
	7-57-2009	СКИ-3+СКМС-30АРК	"	60±5	100	35	50	35	минус 45	0,80	+6	-	-
П80-70	26-29	СКИ-3+СКМС-30АРК	"	70±5	180	70	40	25	минус 45	0,80	+6	-	-
	57-1004	СКИ-3+СКМС-30АРК	"	70±5	120	35	50	30	минус 45	0,80	+6	-	-
	7-57-2006	СКИ-3+СКМС-30АРК	"	70±5	120	35	50	30	минус 45	0,80	+6	-	-

Продолжение табл.3

Код резины по клас- сифи- катору	Тип марки резины	Базовый каучук	Темпера- турный диапазон примене- ния, °C	Твер- дость дел- народ- ности разди- ны, при ру- ке, едини- цы разры- кгс/см ²	Сопро- тивле- ние остаточ- ной де- формации при 100°С, не менее	Стати- ческий ратура- христо- кости, статии, не менее	Темпе- ратура 70+3°C	Максимальные изменения после старения при 70+3°C				Стой- кость к озонному старению
								в воздухе в течение 72ч	в маслах МГГИ (ТУ38 10148-75) или МГГ (ТУ38 10195-75)	в жидкости (ТУ38 10145- 73)х	в течение 70ч в течение 70ч	

I.I.2. Группа: резины для деталей нормальной ответственности, работающих в нормальных условиях по отношению к воздействию силового поля, средненагруженные

III20-40	51-1528-2	СКИ-3+ СКД	от -40 до +70	40±5	I60	20	40	I5 минус 65	0,70	+7	-	-	-
III20-45	57-2002	СКИ-3	то же	45±5	I70	35	0	I5 минус 45	0,80	+6	-	-	-
III20-50	57-1006	НК+СКМС-30АРКМ-27	"	50±5	I20	35	50	I5 минус 45	0,80	+6	-	-	-
	7-57-1008	НК	"	50±5	I20	70	40	I5 минус 45	0,80	+6	-	-	-
	57-2008	СКИ-3+СКМС-30АРК	"	50±5	I20	35	50	I минус 55	0,80	+6	-	-	-
III20-55	7-57-1003	НК	"	55±5	I20	70	40	I5 минус 45	0,80	+6	-	-	-
III20-60	26-28	СКИ-3+СКМС-30АРК	"	60±5	I70	45	50	20 минус 45	0,75	+6	-	-	-
	7-57-2001	СКИ-3+СКМС-30РП	"	60±5	I20	70	50	30 минус 50	0,80	+6	-	-	-
III20-70	26-29	СКИ-3+СКМС-30АРК	"	70±5	I80	70	40	25 минус 45	0,80	+6	-	-	-
	7-57-2004	СКИ-3+СКМС-30АРК	"	70±5	I20	35	40	30 минус 45	0,80	+6	-	-	-

I.I.3. Группа: резины для деталей повышенной ответственности, работающие в тяжелых условиях по отношению к воздействию силового поля, сильно нагруженные

III70-45	57-2002	СКИ-3	от -40 до +70	45±5	I70	35	50	I5 минус 45	0,80	+6	-	-	-
III70-50	7-57-1008	НК	то же	50±5	I20	70	40	I5 минус 45	0,80	+6	-	-	-
	7-57-2003	СКИ-3+НК	"	50±5	I20	70	50	20 минус 45	0,80	+6	-	-	-
III70-55	ИРП-И147	НК	"	55±5	I20	70	40	10 минус 45	0,80	+6	-	-	-
III70-60	26-28	СКИ-3+СКМС-30АРК	"	60±5	I70	45	50	20 минус 45	0,75	+6	-	-	-
	7-57-2001	СКИ-3+СКМС-30РП	"	60±5	I20	70	50	30 минус 50	0,80	+6	-	-	-
	57-20II	СКИ-3+НК	"	60±5	I20	70	50	20 минус 45	0,80	+6	-	-	-

Код резины по клас- сифи- катуру	Тип марки резины	Базовый каучук	Темпера- турный диапа- зон приме- нения, °С	Твер- дость, дел- ион, едини- цы, кгс/см,	Пре- тире- зисти- ческим методом при 100° тер- миче- ких испы- таний, не менее	Сопро- тивле- ние раз- рыву, не менее	Относи- тельная народа- стисти- ческим методом при 100° тер- миче- ких испы- таний, не менее	Ст- руктура хрупко- сти, °С,	Темпера- турно- времен- ные измене- ния при 70-3°С	Максимальные изменения после старения при 70±3°С						Стойкость к озонному старению при удлинении на 50% в течение 70ч
										в воздухе в течение 72ч	в маслах М12ГИ (ТУ38 10148-75) или М12Г ₁ (ТУ38 10145- 73) ^a	в жидкости СКИ- I (ТУ38 10195-75) в течение 70ч	в течение 70ч	в течение 70ч	в течение 70ч	

I.1.4. Группа: резины для деталей высокой ответственности, работающих в особо тяжелых условиях по отношению к воздействию силового поля

П210-50	26-I08	СКИ-3	от -40 до +70	50±5	210	70	50	15	минус 45	0,70	+6	-	-	-	-
	7-57-I008	НК	то же	50±5	210	70	40	15	минус 45	0,80	+6	-	-	-	-
	7-57-2003	СКИ-3+НК	"	50±5	210	70	50	20	минус 45	0,80	+6	-	-	-	-
П210-55	7-57-I003	НК	"	55±5	210	70	40	15	минус 45	0,80	+6	-	-	-	-
П210-60	51-I516	НК	"	60±5	210	70	50	10	минус 45	0,75	+6	-	-	-	-
	7-57-2001	СКИ-3+СКМС-30РП	"	60±5	210	70	50	30	минус 50	0,80	+6	-	-	-	-
	57-2011	СКИ-3+НК	"	60±5	210	70	50	20	минус 45	0,80	+6	-	-	-	-
П210-65	26-II5	СКИ-3	"	65±3	210	70	50	20	минус 45	0,80	+6	-	-	-	-
	51-3060	СКИ-ЗНТ	"	67±3	210	70	50	30	минус 45	0,80	+6	-	-	-	-
	57-2012	СКИ-ЗНТ	"	67±5	210	70	50	25	минус 45	0,80	+6	-	-	-	-

I.2. Подкласс: резины для деталей, подверженных воздействию силового поля, больших нагрузок в среде минеральных масел (М12ГИ ТУ38 10148-75 и М12Г₁ ТУ38 10145-73) и смазок и подверженных атмосферному воздействию

ПМА80-80	7-2542-Н	Напирит КРА+ Хлоропрен S-40	от -40 до +70	80±5	100	25	50	35	минус 35	-	-	±10	+15	±12	±12	Не допускаются трещины при двух- кратном увеличении при удлинении на 50%
ПМА150-55	26-33	Хлоропрен S-40	то же	55±5	150	35	50	25	минус 35	-	-	±10	±12	+10	±8	Не допускаются тре- щины при двухкрат- ном увеличении при удлинении на 50%
ПМА150-60	7-57-9002	Хлоропрен S-40	"	55±5	150	35	50	25 ^{xx}	минус 35	-	-	±10	±12	+8	+8	то же
ПМА150-60	26-II6	Хлоропрен S-40	"	60±5	150	35	50	25 ^{xx}	минус 35	-	-	±10	±12	+8	+8	"
	7-57-9003	Хлоропрен S-40	"	60±5	150	35	50	25 ^{xx}	минус 35	-	-	±10	±12	+8	+8	"

Примечания: Ix) - испытания в автомобильном масле М12Г₁ (ТУ38 10145-73) проводить с 01.01.79г.2^{xx}) - норма показателя статического гистерезиса резин 7-57-9002, код ПМА150-55 и 26-II6, 7-57-9003, код ПМА150-60 является факультативной, насирается и вносится в технические условия до 01.07.79г.

Таблица 4

2. Класс: Резины для деталей, воспринимающих воздействие температуры, воздушной среды и в ограниченной степени действия силового поля

2.1. Подкласс: резины стойкие к воздействию сухого и влажного воздуха при отсутствии паров масел, бензина и охлаждающей жидкости

2.1.1. Группа: резины стойкие к атмосферному воздействию и озону

Подгруппа I. Резины со средней стойкостью к атмосферному воздействию и озону

TOIO-40	5I-I528-2	СКИ-3+СКД	от -40 до +70	40±5	I60	20	-	минус	65	+7	0,70	-	-	-	-	При удлинении на 10% не допускаются трещины при двухкратном увеличении
TOIO-45	57-I010	НК+Накрит КРНК	то же	45±5	75	20	-	минус	40	+4	0,75	-	-	-	-	то же
TOIO-50	7-26-35	Дутрал	"	50±5	90	25	-	минус	55	+6	0,75	-	-	-	-	"
	26-86	СКМС-30АРКМ-15	"	50±5	80	28	-	минус	35	+6	0,75	-	-	-	-	"
	7-57-6005	СКМС-30АРКМ-27	"	50±5	I00	30	-	минус	35	+4	0,75	-	-	-	-	"
TO IO-55	7-57-6002	СКМС-30АРК	"	55±5	I00	25	-	минус	40	+4	0,75	-	-	-	-	"
TOIO-60	7-26-36	Дутрал	"	60±5	I20	35	-	минус	55	+6	0,80	-	-	-	-	"
	7-57-6004	СКМС-30АРКМ-27	"	60±5	80	30	-	минус	40	+4	0,80	-	-	-	-	"
TOIO-65	IPII I338	СКТВ	"	65±5	65	I5	-	минус	45	+6	0,75	-	-	-	-	"
	7-57-7002	СКЭП-240 или 250	"	65±5	I00	30	-	минус	45	+5	0,80	-	-	-	-	"
TOIO-70	7-26-39	Дутрал	"	70±5	I00	25	-	минус	55	+6	0,80	-	-	-	-	"
	7-26-82	СКЭПТ-40 или 50	"	70±5	I00	25	-	минус	55	+6	0,80	-	-	-	-	"
TOIO-75	57-6008	СКМС-30РП+СКИ-3	"	75±5	80	20	50 ^X	минус	35	+5	0,80	-	-	-	-	"
	7-57-602I	СКМС-30РП	"	75±5	80	20	50 ^X	минус	35	+5	0,80	-	-	-	-	"
TOIO-80	26-I30	СКМС-30АРКМ15+НК	"	80±8	80	30	50 ^X	минус	40	+6	0,80	-	-	-	-	"

Продолжение табл. 4

Подгруппа 2. Резины с высокой стойкостью к атмосферному воздействию и озону

T020-50	7-26-35	Дутрал	от -40 до +70	50 \pm 5	90	25	-	минус	55	+6	0,75	-	-	-	-	-	При удлинении на 20% не допускаются трещины при двух-кратном увеличении
																	то же
T020-55	26-86	СКМС-30АРКМ-15	то же	50 \pm 5	80	28	-	минус	35	+6	0,75	-	-	-	-	-	то же
	7-57-6005	СКМС-30АРКМ-27	"	50 \pm 5	100	30	-	минус	35	+4	0,75	-	-	-	-	-	"
T020-65	7-26-30	Дутрал	"	55 \pm 4	100	30	-	минус	50	+6	0,80	-	-	-	-	-	"
	7-57-6002	СКМС-30АРК	"	55 \pm 5	100	25	-	минус	40	+4	0,75	-	-	-	-	-	"
T020-70	7-57-7002	СКЭП-240 или 250	"	65 \pm 5 ³	100	30	-	минус	45	+5	0,80	-	-	-	-	-	"
	7-26-39	Дутрал	"	70 \pm 5	100	25	-	минус	55	+6	0,80	-	-	-	-	-	"
	7-26-82	СКЭП-40 или 50	"	70 \pm 5	100	25	-	минус	55	+6	0,80	-	-	-	-	-	"
	7-51-1524	СКЭП-40 или 50	"	68 \pm 5	140	30	-	минус	55	+5	0,80	-	-	-	-	-	"
	7-57-7009	СКЭП-240 или 250	"	70 \pm 5	100	30	-	минус	50	+6	0,80	-	-	-	-	-	"

Подгруппа 3. Резины с повышенной стойкостью к атмосферному воздействию и озону

T050-40	51-1528-2	СКИ-3+СКД	от -40 до +70	40±5	I60	20	-	минус 65	+7	0,70	-	-	-	-	При удлинении на 50% не допускаются трещины при двукратном увеличении
T050-45	7-57-7008	СКЭП-240 или 250	то же	45±5	I00	35	-	минус 55	+6	0,80	-	-	-	-	то же
T050-50	7-26-35	Дутрал	"	50±5	I90	25	-	минус 55	+6	0,75	-	-	-	-	"
T050-55	7-57-6005	СКМС-30АРКМ-27	"	50±5	I00	30	-	минус 35	+4	0,75	-	-	-	-	"
T050-55	7-26-30	Дутрал	"	55±4	I00	30	-	минус 50	+6	0,80	-	-	-	-	"
T050-60	7-26-36	Дутрал	"	60±5	I20	35	-	минус 55	+6	0,80	-	-	-	-	"
	7-57-7006	СКЭП-240 или 250	"	60±5	I20	35	-	минус 45	+6	0,80	-	-	-	-	"

TY38 I05250-77

Ном. Лист. № докум. Подп. Дата

Продолжение табл. 4

Код резины по клас- сифи- катору	Тип марки резины	Базовый каучук	Темпера- турный диапазон примене- ния, °C	Твер- дость, междуро- брон- ные едини- цы JHD	Пре- делы проч- ности нас- ти, при раз- ные рыве, не- менее	Сопро- тивле- ние раз- тии при 25% форма- ции см2;	Относи- тельная остаточ- ная де- формация при 72ч, 72ч, в%, не более	Темпе- ратура хруп- кости, °C	Максимальные изменения после старения в воздухе в течение 72ч	Стойкость к озонному старению при 50±2°C
									при 70±3°C при 100±3°C при 150±3°C	в течение 70ч

2.1.2. Группа: резины, подверженные температурному воздействию без особых требований к сопротивляемости озонному воздействию

Остаточная деформация и изменения после старения при $70+3^{\circ}\text{C}$

TB70-60 26-28 СКИ-3+СКМС-30АРК от -40 до +70 60±5 I70 45 50 минус 45 +6 0,75 - - - - -
7-57-6004 СКМС-30АРКМ-27 то же 60±5 80 30 50 минус 40 +4 0,80 - - - - -

Остаточная деформация и изменения после старения при $100+3^{\circ}\text{C}$

TBI00-45	7-57-7008	СКЭП-240 или 250	от -40 до +100	45±5	I00	35	50	минус 55	-	-	+7	0,75	-	-
TBI00-50	7-26-35	Дутрал	то же	50±5	90	25	50	минус 55	-	-	+9	0,75	-	-
	7-57-6005	СКМС-30АРКМ-27	"	50±5	I00	30	50	минус 35	-	-	+9	0,75	-	-
TBI00-60	7-57-7006	СКЭП-240 или 250	"	60±5	I20	35	50	минус 45	-	-	+7	0,75	-	-
TBI00-70	7-57-7009	СКЭП-240 или 250	"	70±5	I00	30	50	минус 50	-	-	+5	0,80	-	-

Остаточная деформация и изменения после старения при 150-300°C

TBI50-60	7-5I-I52I	СКЭП-40 или 50	от-40до+150	60 _± 5	I05	35	50	минус	55	-	-	-	-	-	+20	-10	0,80	-
	7-5I-I524	СКЭП-40 или 50	то же	68 _± 5	I40	30	50	минус	55	-	-	-	-	-	+ 5	0,80	-	-
	7-57-7004	Дутрал	"	60 _± 5	I05	35	80	минус	50	-	-	-	-	-	+20	-15	0,70	-

Примечание. х) -норма показателя относительной остаточной деформации резин 7-57-6021, код ТО10-75 и 26-130, код ТО10-80 является факультативной, набирается и вносится в технические условия до О1.О1.79 г.

Таблица 5

2.2. Подкласс: резины с высокими механическими свойствами для деталей, работающих в контакте с водой или другими охлаждающими жидкостями системы охлаждения двигателя

Код резины по классификатору	Тип марки резины	Базовый каучук	Темпера- турный диапазон применения, °С	Твер- дость, дБЛ междуд- народ- ные едини- цы, JKH	Пре- тивле- ние при раз- рыве, кгс/см2,	Сопро- тивле- ние раз- рыве, кгс/см2,	Относительная остаточная де- формация при разди- ти, %, не менее	Темпера- тура хруп- кости, °С не выше	Максимальные изменения			Стойкость к озонному старению при 50+2°C при удлинении 50% в течение 70ч	
									после старения в жидкости "Тосол А-40" (ТУ6-02-751-73) при 100+3°C в течение 70ч	твёр- дости междуд- народ- ные едини- цы, JKH	измене- ния со- пред- ла проч- ности, не менее		
ТРП100-50	7-26-35	Дутрал	от -40 до +100	50±5	90	25	50	минус 55	±5	0,7	0,7	± 5	Не допускаются трещины при двухкратном увеличении
	7-57-6005 СМС-30АРК-27	то же	то же	50±5	100	30	50	минус 35	±5	0,7	0,7	± 5	то же
ТРП100-60	7-57-7006 СКЭП-240 или 250		"	60±5	120	35	50	минус 45	±5	0,7	0,7	± 8	"
	7-57-9003 Хлоропрен S-40		"	60±5	130	35	50	минус 35	±5	0,7	0,7	x	"
ТРП100-70	7-51-1524 СКЭП-40 или 50		"	68±5	140	30	50	минус 55	±5	0,70	0,70	± 8	"
	7-57-7009 СКЭП-240 или 250		"	70±5	100	30	50	минус 50	±5	0,70	0,70	± 5	"
ТРП100-80	7-57-7003 СКЭП-240 или 250		"	80±5	100	35	50	минус 55	±5	0,70	0,70	+ 8	"

Примечание. x) - норма показателя изменения объема резины 7-57-9003, код ТРП100-60 в "Тосол А-40" (ТУ6-02-751-73) является факультативной, набирается и вносится в технические условия до 01.01.79г.

Таблица 6

2.3. Подкласс: резины для деталей, подверженных воздействию масел М6ГИ, М10ГИ, М12ГИ (ТУ38 10148-75) или М6₃/10Г₁, М8Г₁, М12Г₁ (ТУ38 101415-73)^x и минеральных консистентных смазок

Код резины по классификатору	Тип марки резин	Базовый каучук	Температура-диапазон: 0°C	Твердость, прочность при разрыве, единицах, не более	Предел сопротивления разрыву, кгс/см ² , не менее	Сопротивление износу, см ² , не менее
				JRHD	50	JRHD

Относительная остаточная деформация при 25% статической деформации	Температура хрупкости, °С, не выше	Максимальные изменения после старения в средах								Стойкость к озонному старению при 50±2°C в течение 70ч
		в маслах М12ГИ (ТУ38 10148-75) или М12Г ₁ (ТУ38 101415-73) ^x в течение 70ч	в жидкости СЖР-1 (ТУ38 10195-75) в течение 70ч	в жидкости СЖР-3 (ТУ38 10195-75) в течение 70ч	в жидкости СЖР-2 (ТУ38 10195-75) в течение 22 ч					
72ч, в %, не более	72ч, в %, не более	твёрдости, коэффициент изменения, %, не более	твёрдости, коэффициент изменения, %, не более	объёма, твёрдости, коэффициент изменения, %, не более	объёма, твёрдости, коэффициент изменения, %, не более	объёма, %, не более				

2.3.1. Груша: резины для деталей, подверженных воздействию масел, к которым не предъявляются требования сопротивляемости атмосферному воздействию

Остаточная деформация и изменения после старения при 70±3°C

TM70-50	7-57-50I8	СКН-26М+СКМС-30АРК	от -40 до +70	50±5	80	30
TM70-55	26-45	СКН-26М	то же	55±5	120	30
TM70-60	7-57-5006	СКН-26М	"	60±5	120	30
	26-44	СКН-26М	"	60±5	120	30
TM70-70	26-46	СКН-26М	"	70±5	120	30
TM70-75	57-5002	СКН-26М+СКН-40МС	"	75±5	120	30

50	минус 35	+8 -5	0,75	±8 -2	+12 -2	0,65	±10 -20	+2 -20	0,60	+20 -15	-
50	минус 35	+5 -5	0,75	±8 -2	+10 -2	0,65	±10 -20	+2 -20	0,50	+30 -5	-
50	минус 35	+8 -5	0,70	±8 -2	+10 -2	0,65	±10 -15	+5 -15	0,60	+30 -5	-
50	минус 35	+8 -5	0,75	±8 -2	+10 -2	0,65	±10 -20	+2 -20	0,50	+30 -5	-
50	минус 35	+6 -6	0,70	±8 -2	+10 -2	0,70	±1 -15	+2 -15	0,60	+25 -5	-
50	минус 35	+7 -5	0,70	±6 -2	+10 -2	0,70	±8 -20	+5 -20	0,60	+35 -5	-

Остаточная деформация и изменения после старения при 125±3°C

TMI25-55	26-45	СКН-26М	от -40 до +125	55±5	120	30
TMI25-60	26-44	СКН-26М	то же	60±5	120	30
	7-57-5001	СКН-26М+СКН-40МС+НК	"	60±5	120	30
	7-57-5006	СКН-26М	"	60±5	120	30
TMI25-70	26-46	СКН-26М	"	70±5	120	30

50	минус 35	+10 -5	0,65	+5 -10	+10 -7	0,60	+6 -12	+6 -10	0,55	+20 -5	-
50	минус 35	+8 -5	0,70	+5 -10	+10 -5	0,60	+5 -12	+5 -10	0,60	+20 -5	-
50	минус 35	+10 -8	0,65	+8 -3	+10 -3	0,65	+5 -10	+10 -10	0,50	+20 -5	-
50	минус 35	+10 -8	0,65	+8 -2	+12 -2	0,65	+15 -15	+5 -15	0,50	+35 -5	-
50	минус 35	+8 -6	0,60	+5 -3	+10 -3	0,70	+1 -15	+1 -12	0,60	+20 -5	-

Продолжение табл.6

Код резины по клас- сифи- катору	Тип марки	Базовый каучук	Темпера- турный диапа- зон	Твёр- дость, проч- ност, при разди- тии, °С	Предел сопро- тивле- ния, кгс/см ²	Сопро- тивле- ние разди- тии, кгс/см ² , не менее JRKD	Сопро- тивле- ние разди- тии, кгс/см ² , не менее JRKD	Относитель- ная оста- точная де- формация при 25% статической деформации в течение 72ч, в %, не более	Темпера- тура хрупкос- ти, °С, не выше	Максимальные изменения после старения				Средах	Стойкость к озонному старению при 50±2°C в течение 70ч				
										в маслах М12ГИ (ТУ38 10148-75) или М12Г1 (ТУ38 101415- 73) x в течение 70ч	в жидкости СЖР-1 (ТУ38 10195-75)	в жидкости СЖР-3 (ТУ3 10195-75)	в течение 70ч						
Остаточная деформация и изменения после старения при 125±3°C																			
TM125-70	26-103	СЖН-26М	от -40 до +125	70±5	I20	30	50	минус 35	+8 -6	0,70	+6 -5	+10 -5	0,70	+8 -8	+2 -10	0,60	+20 -5	-	-
	7-57-5005	СЖН-26М+СЖН-40МС	то же	70±5	I20	30	50	минус 35	+8 -6	0,70	+6 -5	+10 -5	0,70	+8 -8	+6 -6	0,60	+20 -5	-	-
	7-57-5016	СЖН-26М	"	70±5	I20	30	50	минус 35	+8 -6	0,70	+6 -5	+10 -2	0,70	+8 -8	+2 -12	0,60	+20 -5	-	-
TM125-75	26-47	СЖН-26М	"	75±5	I50	30	50	минус 35	+8 -6	0,65	+4 -8	+10 -2	0,65	+1 -12	+2 -20	0,60	+20 -5	-	-
	7-51-5003-1 ^{XX}	СЖН-26М+СЖН-40М	"	75±5	I20	30	50	минус 35	+10 -6	0,70	+10 -6	+15 -2	0,70	+12 -12	+20 -20	0,60	+35 -5	+20 -10	-
	7-57-5019	СЖН-26М+СЖН-40М	"	75±5	I20	30	60	минус 35	+8 -6	0,65	+8 -2	+10 -2	0,70	+12 -12	+5 -20	0,60	+35 -5	-	-
	7-57-5033	СЖН-26М+СЖН-40МС	"	75±5	I20	30	60	минус 35	+8 -6	0,65	+8 -2	+10 -2	0,70	+12 -12	+5 -20	0,60	+35 -5	-	-
Остаточная деформация и изменения после старения при 200±3°C																-	-		
TM200-80	ИРП314-1	СЖФ-32	от -40 до +200	80±5	200	30	70	минус 36	+8 -8	0,75	+8 -8	+12 -2	0,65	+8 -8	+10 -10	0,70	+5 -12	-	-
2.3.2. Группа: резины для деталей, подверженных воздействию масел, к которым предъявляются требования сопротивляемости атмосферному воздействию																-	-		
Остаточная деформация и изменения после старения при 70±3°C																-	-		
TMA70-50	7-57-5018	СЖН-26М+СЖМС-30АРК	от -40 до +70	50±5	80	30	50	минус 35	+8 -5	0,75	+8 -2	+12 -2	0,65	+10 -10	+2 -20	0,60	+20 -15	-	При удлинении на 15% не допускаются трещины при двухкратном увеличении
TMA70-55	26-45	СЖН-26М	то же	55±5	I20	30	50	минус 35	+8 -8	0,70	+8 -8	+10 -2	0,65	+10 -10	+2 -10	0,55	+30 -5	-	
TMA70-60	26-44	СЖН-26М	"	60±5	I20	30	50	минус 35	+8 -8	0,70	+8 -2	+10 -2	0,65	+10 -10	+2 -10	0,60	+20 -5	-	При удлинении на 20% не допускаются трещины при двухкратном увеличении то же
	7-57-5006	СЖН-26М	"	60±5	I20	30	50	минус 35	+8 -5	0,70	+8 -2	+10 -2	0,65	+10 -10	+5 -15	0,60	+30 -5	-	

Код резины по клас- сифи- катору	Тип марки	Базовый	Темпера- турный диапазон между примене- ем народ- ных едини- ц, °С	Твер- дость шиапазон между народ- ными едини- цами, ° шкархд	Пре- проч- ность при раз- рыве, не менее кгс/см, не менее	Сопро- тивле- ние раз- рыву, не менее кгс/см, не менее	Относитель- ная оста- точная де- формация при 25%, статической выше	Темпера- тура в хруп- кости, °С, не менее	Максимальные изменения после старения в средах								Стойкость к озонному старению при 50+2°C в течение 70ч		
									в маслах М12ГИ (ТУ38 10148-75) или М12Г (ТУ38 101415- 73) в течение 70ч	в жидкости СКР-1 (ТУ38 10195-75)	в течение 70ч	в жидкости СКР-3 (ТУ38 10195-75)	в течение 70ч	в жидкости СКР-2(ТУ38 10195-75) в течение 22ч					
Остаточная деформация и изменения после старения при 125+3°C																			
TMAI25-55	26-52	СКН-40М	от -40 до +125	55±5	80	15	80	минус 35	+10 -8	0,60	+1 -15	+13 -7	0,65	+1 -18	+5 -20	0,45	+20 -5	При удлинении на 20% не допускаются трещины при двухкратном увеличении	
	7-57-5009	СКН-26М	то же	55±5	100	25	80	минус 35	+12 -5	0,60	+7 -13	+15 -2	0,65	+15 -15	+8 -10	0,50	+35 -5	то же	
	57-5010	СКН-26М+СКН-26ПВХ	+30	"	55±5	80	25	80	минус 35	+12 -5	0,60	+7 -13	+15 -2	0,65	+15 -15	+8 -10	0,50	+35 -5	"
TMAI25-60	26-44	СКН-26М	"	60±5	120	30	50	минус 35	+8 -5	0,70	+5 -10	+10 -5	0,60	+5 -12	+5 -20	0,60	+20 -5	"	
	7-57-5006	СКН-26М	"	60±5	120	30	50	минус 35	+10 -8	0,65	+8 -12	+12 -2	0,65	+15 -15	+5 -15	0,50	+35 -5	При удлинении на 15% не допускаются трещины при двухкратном увеличении	
TMAI25-70	26-46	СКН-26М	"	70±5	120	30	50	минус 35	+8 -6	0,60	+5 -8	+10 -3	0,70	+1 -15	+5 -20	0,60	+20 -5	При удлинении на 20% не допускаются трещины при двухкратном увеличении	
	7-57-50II	СКН-26М+СКМС-30АРК+ +СКН-26ПВХ	"	70±5	120	30	80	минус 35	+10 -8	0,65	+8 -5	+15 -5	0,70	+12 -12	+5 -20	0,60	+35 -5	то же	
TMAI25-75	7-57-5033	СКН-26М+СКН-40МС	"	75±5	120	30	60	минус 35	+8 -6	0,65	+8 -2	+10 -2	0,70	+12 -12	+5 -20	0,60	+35 -5	"	
	7-57-5019	СКН-26М+СКН-40М	"	75±5	120	30	60	минус 35	+8 -6	0,65	+8 -2	+10 -2	0,70	+12 -12	+5 -20	0,60	+35 -5	"	
	26-137	СКН-26М	"	*75±5	150	30	50	минус 35	+10 -4	0,65	+4 -8	+12 -5	0,65	+1 -15	+5 -20	0,55	+20 -5	При удлинении на 15% не допускаются трещины при двухкратном увеличении	

Примечания: 1. х) - испытания в автомобильном масле М12Г_I (ТУ38 101415-73)
проводить с 01.01.79г.

2. хх) - испытание резины 7-57-5003-1, код ТМ 125-75 проводить
в масле МГП-10 (ОСТ 38.1.54-74) вместо масел М12ГИ и М12Г_I

Таблица 7

2.4. Подкласс: резины для деталей, стойких к воздействию бензина и смеси бензина с маслом

Код резины по клас- сифи- катору	Тип марки резины	Базовый каучук	Темпера- турный диапазон примене- ния, °С	Твердость междуди- родные единицы, JRD	Предел проч- ности при разрыве, кгс/см ² , не менее	Сопро- тивле- ние разлому, кгс/см, при 25% статичес- кой дефор- мации	Относитель- ная оста- точная де- формация при 25% стабиль- ности, °С,	Темпе- ратура хруп- кости, °С, не менее	Максимальные изменения после старения в жидкости при 70±3°C в течение 70ч					
									Изооктан (ГОСТ 5.394-70)			Смесь изооктана (ГОСТ 5.394-70) 50% и толуола (ГОСТ 5789-67) 50%		
									твёрдость коэффи- циент измене- ния, %, не менее	объём измене- ния, %, не менее	твёрдость коэффи- циент измене- ния, %, не менее	объём измене- ния, %, не менее	твёрдость коэффи- циент измене- ния, %, не менее	объём измене- ния, %, не менее
ТБ-60	26-44-I	СКН-40М+СКН-18М	от -40 до +70	60±5	120	30	50	минус 35	-15	0,60	+15	-25	0,35	+50
	7-57-5006	СКН-26М	то же	60±5	120	30	50	минус 35	+3 -15	0,60	+15	-25	0,35	+50
	57-5020	СКН-26М+СКН-26ПВХ-30	"	60±5	100	30	50	минус 35	-15	0,60	+15	-25	0,35	+50
ТБ-70	26-46-I	СКН-40М+СКН-18М	"	70±5	120	30	50	минус 35	-15	0,60	+15 -5	-25	0,35	+50
	7-57-5005	СКН-26М+СКН-40М	"	70±5	120	30	50	минус 35	+4 -15	0,60	+15	-25	0,35	+50
	7-57-50II	СКН-26М+СКМС-30АРК+ +СКН-26ПВХ-30	"	70±5	120	30	50	минус 35	-15	0,60	+15	-25	0,35	+50
	7-57-50I6	СКН-26М	"	70±5	120	30	50	минус 35	+5 -15	0,60	+15	-25	0,35	+50

Таблица 8

В. Вид: пористые вулканизованные резины
Пористые резины для деталей, подверженных атмосферному
воздействию

Код резины по клас- сифи- катуру	Тип марки	Базовый каучук	Темпе- ратур- ный диапа- зона приле- нения,	Кажу- щийся удель- ный вес (плот- ность), °С	Удель- ное давле- ние, нас ходи- тие	Относи- тельная остаточ- ная де- формация	Стой- кость к изгибу при 20% удлине- ния для стати- ческой дефор- мации
Г0-450	57-1014	НК+Найрит	от -40 до +70	0,4-0,5	0,5-1,0 ^{xx}	50	Не должно быть тре- щин при двухкрат- ном уве- личении
Г0-500	57-1013	НК+Найрит	то же	0,4-0,6	0,5-2,0 ^{xx}	50	то же
	26-134 ^x	СКЭПТ-40	от -40 до +90	0,4-0,6	0,5-2,5	50	"
Г0-550	57-7010 ^x	СКЭП-250	то же	0,4-0,7	1,0-3,0 ^{xx}	50	"
Г0-700	26-459 ^x	СКТВ-1	"	0,6-0,8	3,5-6,0	50	"

Примечания: 1. x) - нормы показателей резин: 57-7010, 26-134 и 26-459 определяют на образцах, вырезанных из готовых деталей.

2. xx) - норма показателя жесткости резин 57-1013, 57-1014 и 57-7010 является факультативной, набирается и вносится в ТУ не позднее одного года со дня ввода в действие настоящих технических условий.

Ним.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

ТУ38 105.250-77

М.рс

Разбраковка по внешним признакам невидовых поверхностей деталей

Таблица 9

Виды отклонения	Кольца резиновые для уплотнения подвижных соединений при возвратно-поступательном движении	Манжеты неармированные для уплотнения неподвижных и подвижных соединений при возвратно-поступательном движении	Уплотнительные детали неподвижных соединений весом до 200 г.		Амортизаторы резиновые и резинометаллические	Резино-металлические детали для неподвижных соединений (в т.ч. резино-металлические клапаны)	Губчатые детали весом до 400г.		Защитные чехлы весом выше 400 г.
			весом выше 200 г.	весом выше 200 г.			весом до 400г.	весом выше 400 г.	
1. Отиски рисок, выступы, углубления, отпечатки прессформ	Р-не допускаются. РН-допускаются размером до 0,3мм ^{хх} до 0,5мм ^{ххх}	Р-не допускаются. РН-допускаются глубиной и высотой до 0,5мм	Р-не допускаются. РН-допускаются размером до 1 мм	Р-не допускаются. РН-допускаются размером до 1,5мм	Допускаются отиски рисок	Р-не допускаются. РН-допускаются размером до 0,05 мм	Допускаются глубиной до 1мм	Допускаются до 2мм	Допускаются размером до 0,3 мм
2. Включения и следы от выпавших включений	Р-не допускаются. РН-допускаются размером не более 0,2мм	Р-не допускаются. РН-допускаются следы от выпавших включений не более 0,5 мм	Р-не допускается. РН-допускаются размером до 0,5мм ^{хх} до 1,0мм ^{ххх}	РН-допускаются до 1 мм	Не допускаются	Р-не допускаются. РН-допускаются размером до 0,3 мм	Допускаются	Допускаются	Допускаются размером до 0,3 мм
3. Недопресс, раковины, пузыри, вмятины.	Не допускаются	Р-не допускаются. РН-допускаются размером 0,5мм	Р-не допускается. РН-допускается размером до 0,5 мм ^{хх} до 1,0 мм ^{ххх}	Р-не допускаются. РН-допускаются длиной до 5мм и площадью до 40 мм ²	Не допускаются	Р-не допускаются. РН-допускаются размером до 0,7мм	Допускается для длиной до 2мм и площадью до 30 мм ²	Допускается для длиной до 10мм и площадью до 60мм ²	Допускается х
4. Губчатость, трещинки.	Не допускаются	Р-не допускаются. РН-допускаются губчатость площадью не более 1мм ²	Допускается губчатость площадью не более 2 м ²	Допускается губчатость площадью не более 16мм ²	Не допускаются	Допускается губчатость	Допускается	Допускается	Допускается х
5. Разносторонность, разносторонность, овальность, конусность, граничность, эллиптичность отверстий	Допускается в пределах допусков	Допускается в пределах допусков	Допускается в пределах допусков	Допускается в пределах допусков	Допускается в пределах допусков	Допускается в пределах допусков	Допускается в пределах допусков	Допускается в пределах допусков	Допускается в пределах допусков
6. Прятушенность не-обрезанных граней		РН-допускаются размером не более 0,5мм	РН-допускаются размером до 1мм	Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются
7. Выступающие и втянутые заусенцы, следы от обрезанных литьников (углубления и выступы)	РН-допускаются размером до 0,5 мм	РН-допускаются размером до 0,5 мм	РН-допускаются размером до 1,0мм	РН-допускаются размером до 2,0мм	Допускаются размером до 0,7мм	РН-допускаются размером до 0,5мм	Допускаются размером до 1,0мм	Допускаются размером до 2,0мм	Допускаются
8. Следы от резки резцом и зашлифовки	Допускается зашлифовка	Р-допускается зашлифовка. РН-допускаются следы от резки.	РН-допускаются	РН-допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускается	Допускается	Допускается
9. Зарезы, вырывы, царапины	Не допускаются	Не допускается х	РН-допускаются размером до 0,5мм ^{хх} до 1,0мм ^{ххх}	РН-допускаются размером до 2,0мм	Допускается х	РН-допускаются размером 1мм	Допускаются размером до 1,0мм	Допускаются размером до 5 мм	

Продолжение табл.

Виды отклонения	Кольца резиновые для уплотнения подвижных соединений при возвратно-поступательном движении	Манжеты неармированные для уплотнения неподвижных и подвижных соединений при возвратно-поступательном движении	Уплотнительные детали неподвижных соединений весом до 200 г. весом выше 200 г.		Амортизаторы резиновые и резинометаллические	Резино-металлические детали для неподвижных соединений (в т.ч. резино-металлические клапаны)	Губчатые детали весом до 400 г. весом выше 400г.		Задиные чехлы
			весом до 200 г.	весом выше 200 г.			весом до 400 г.	весом выше 400г.	
I0. Следы неравномерной смазки (пленки)	Не допускаются	НР-допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются	НР-допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются
II. Следы от нагара резины на прессформе	Не допускаются	Допускаются	НР-допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются незначительные следы	НР-допускаются	Допускаются	Допускаются
III. Разнотонность поверхности деталей, налет от выступающей сечки, покрытие тальком	Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается
IV. Смещение и деформация арматуры	-	-	-	-	Допускается	x	Допускается незначительное смещение	x	-
V. Местное оголение, арматуры, отслоение резины, запилы резины на арматуру	-	-	-	-	-	Допускается	-	-	-
VI. Затеки конфекционных kleев	-	-	-	-	Допускается	Допускается	Допускается	-	-
VII. Втянутый литник	НР-допускается размером до 0,5мм	НР-допускается размером до 0,5 мм	НР-допускается размером до 1мм	НР-допускается размером до 2мм	Допускается размером до 1,5мм	НР-допускается размером до 1,5мм	-	-	Допускается размером до 1,0мм
VIII. Выступающий литник	Не допускается	НР-допускается размером до 0,7 мм	НР-допускается размером до 0,7 мм	НР-допускается размером до 2,0 мм	Допускается размером до 1,5мм	Допускается размером до 1,5мм	-	-	Допускается размером до 1,0 мм
IX. Выврив литника	Не допускается	Не допускается	НР-допускается размером до 0,5мм	НР-допускается размером до 1,0мм	Допускается размером до 0,7мм	НР-допускается размером до 1,0мм	-	-	Допускается размером до 1,0мм
X. Сколы от обработки холодом.	Не допускается	Не допускается	Допускается до 0,5мм	Допускается	Допускается	Допускается до 1,0мм	-	-	Допускается размером до 0,7мм

Примечания:

1. Принятые обозначения:
Р - рабочая поверхность детали; НР- нерабочая поверхность детали; x) - допускается только по согласованию сторон;
xx) - допускается только для мелких деталей размером или толщиной стенки 5 мм и менее; xxx) - допускается только для деталей размером или толщиной более 5мм; → вид отклонения к данной группе деталей не относится.
2. Для уточнения отклонений разрешается согласование эталонов внешнего вида.
3. Для губчатых деталей допускается ремонт дефектных мест при условии обеспечения требуемого качества.
4. Количество дефектов на одной детали должно быть не более четырех.

Таблица 10

П Е Р Е Ч Е Н Ь
методов испытаний резин по физико-
механическим показателям

Наименование показателей	Методы испытаний
Предел прочности при разрыве, кгс/см ² , не менее	ГОСТ 270-64 (ГОСТ 270-75 с 01.01.78г.). Образец типа А, толщина 2±0,3мм
Твердость, международные единицы, JKRHD	ГОСТ 13331-67, прибор ИСО. Толщина образца 8±0,5 мм
Сопротивление раздире, кгс/см, не менее	ГОСТ 262-73, образец типа А.
Температура хрупкости, °С, не выше	ГОСТ 7912-74, испытания проводить в жидкой среде
Относительная остаточная деформация при старении в воздухе при:	
1. 10%-ной статической деформации сжатия при температуре 70±3°C в течение 72ч, %, не более	М 405271-74
2. 25%-ной статической деформации сжатия при температуре 125±3°C в течение 72ч, %, не более	М 405271-74
Стойкость к озоновому старению при температуре 50±2°C при 10,15, 20,50%-ном удлинении в течение 70ч	М 51-26/31-91-68
Статический гистерезис при сжатии, %, не более	М 405265-74
Изменение показателей после старения:	
1. В воздухе при температуре 70±3°C, 100±3°C, 150±3°C в течение 72ч	

Нум.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист

ТУ38 И05250-77

Лист

Продолжение табл. 10

Наименование показателей	Методы испытаний
а) твердость, международные единицы, JRHD, не более	п.3.2.1.
б) коэффициент изменения предела прочности при разрыве, не менее	п.3.2.1.
2. В масле М2ГИ (ТУ38 10148-75) или М2Г ₁ (ТУ38 101415-73) при температуре $70\pm3^{\circ}\text{C}$, $125\pm3^{\circ}\text{C}$, $200\pm3^{\circ}\text{C}$ в течение 70ч:	
а) твердости, международные единицы, JRHD, не более	ГОСТ 9.030-74
б) коэффициент изменения предела прочности, не менее	то же
в) объема, %, не более	ГОСТ 9.030-74, гидростатический метод
3. В СИР-1, СИР-3 (ТУ38 10195-75) при температуре $70\pm3^{\circ}\text{C}$, $125\pm3^{\circ}\text{C}$, $200\pm3^{\circ}\text{C}$ в течение 70ч:	
а) твердости, международные единицы, JRHD, не более	ГОСТ 9.030-74
б) коэффициент изменения предела прочности при разрыве, не менее	то же
в) объема, %, не более	ГОСТ 9.030-74, гидростатический метод
4. В изооктане (ГОСТ 5.394-70) при температуре $70\pm3^{\circ}\text{C}$ в течение 70ч:	
а) твердости, международные единицы, JRHD, не более	ГОСТ 9.030-74
б) коэффициент изменения предела прочности, не менее	ГОСТ 9.030-74
в) объема, %, не более	ГОСТ 9.030-74, гидростатический метод

Ном.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение табл. 10

Наименование показателей	Методы испытаний
5. В смеси изооктана (ГОСТ 5.394-70) 50% с толуолом (ГОСТ 5789-67) 50% при температуре $70 \pm 3^\circ\text{C}$ в течение 70ч:	
а) твердости, международные единицы, JRHD, не более	ГОСТ 9.030-74
б) коэффициент изменения предела прочности, не менее	ГОСТ 9.030-74
в) объема, %, не более	ГОСТ 9.030-74, гидростатический метод
6. В "Тосол А-40" (ТУ6-02-751-73) при температуре $100 \pm 3^\circ\text{C}$ в течение 70ч:	
а) твердости, международные единицы, JRHD, не более	ГОСТ 9.030-74
б) коэффициент изменения предела прочности, не менее	то же
в) коэффициент изменения сопротив- ления раздиру, не менее	"
г) объема, %, не более	ГОСТ 9.030-74, гидростатический метод
7. В масле МН-10 (ГОСТ 38.1.54-74) при температуре $125 \pm 3^\circ\text{C}$ в течение 70ч:	
а) твердости, международные единицы, JRHD, не более	ГОСТ 9.030-74
б) коэффициент изменения предела прочности, не менее	то же
в) объема, %, не более	ГОСТ 9.030-74, гидростатический метод
8. Кажущийся удельный вес (плотность), г/см ³	МС-51-9-90-72
9. Удельное давление, необходимое для 50%-ной деформации (жесткость), кгс/см ²	МС-51-9-109-69
10. Относительная остаточная деформация при 50%-ной статической деформации скатия при $70 \pm 3^\circ\text{C}$ в течение 22 ч, %, не более	МС-51-9-110-72

Изм	Лист	№ здкнм	Подп	Дата

ТУ38 105150-77

Лист

П Е Р Е Ч Е Н Ь
 технической документации, на которую
 дана ссылка в ТУ38 105

ГОСТ 270-64	Резина. Метод определения предела прочности при разрыве.
(ГОСТ 270-75 с 01.01.78г.)	Резина. Метод определения упругопрочных свойств при растяжении
ГОСТ 262-73	Резина. Метод определения сопротивления разрыву.
ГОСТ 13331-67	Резина. Метод определения твердости в международных единицах.
ГОСТ 7912-74	Резина. Метод определения температуры хрупкости.
ГОСТ 9.030-74	Резины. Метод испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред.
ГОСТ 5789-67	Толуол.
ГОСТ 5.394-70	Изооктан эталонный.
ГОСТ 1.9-67	Государственный Знак качества. Форма, размеры и порядок применения.
ГОСТ 8828-75	Бумага упаковочная водонепроницаемая двухслойная.
ГОСТ 9569-65	Бумага парафинированная.
ГОСТ 8273-75	Бумага обёрточная.
ГОСТ 13841-68	Ящики из гофрированного картона для химической промышленности.
ГОСТ 18573-73	Ящики деревянные для химической промышленности.
ГОСТ 18242-72	Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Одноступенчатые и двухступенчатые корректируемые планы контроля.
ТУ38 10195-75	Индексы нефтяные стандартные для испытания резин (СНК).
ОСТ 38.1.54-74	Масло для гидравлических амортизаторов МГН-10.
ТУ38 101415-73	Масла автомобильные для карбюраторных двигателей.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- ТУ38 И0148-75 Масла автомобильные для карбюраторных двигателей.
- ТУ6-02-751-73 Антифризы "Тосол-А40".
- ТУ37.355.010-76 Арматура резино-металлических изделий автомобилей ВАЗ.
- М 405265-74 Методика. Определение гистерезисных потерь резины при сжатии.
- М51-26/31-91-68 Методика ускоренного озонного растрескивания резин.
- М 405271-74 Методика. Метод испытания на стойкость к старению под действием статической деформации сжатия.
- МС-51-9-90-72 Методика. Определение кажущейся плотности пористой резины.
- МС-51-9-110-72 Методика. Испытание губчатой резины на остаточную деформацию сжатия.
- МС-51-9-109-69 Методика. Определение жесткости губчатых резин.

Наношт.	Ред. и дата	Взам. дата	Наношт.
Изм.	Лист	№ докум.	П.д.т.
			Тара

ТУ38 И05250-77

Лист

Лист регистрации изменений

Номера листов (страниц)				Всего ли- стов (стра- ниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопрово- дит. докум. и дата	Подпись	Дата
Изменен- ных	изменен- ных	свых	изъятых					

7438105250-77

Лист

39