

СОВЕТСКОЕ СООБЩЕСТВО
СОВЕТСКОЕ СООБЩЕСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЧАСТЬ I

МОСКВА — 1955

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЧАСТЬ I

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ

*Утверждены по поручению Совета Министров СССР
Государственным комитетом Совета Министров СССР
по делам строительства для обязательного применения
с 1 января 1955 г. всеми министерствами, ведомствами
и Советами Министров союзных республик*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
МОСКВА 1955

О ГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>		<i>Стр.</i>
Введение к I части Строительных норм и правил	9	Глава 3. Камни из бетонов и растворов	41
РАЗДЕЛ А		§ 1. Общие указания	41
		§ 2. Камни обыкновенные для стен и фундаментов	41
		§ 3. Блоки крупные для стен и фундаментов	43
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		§ 4. Камни (плиты) для перегородок	44
Глава 1. Материалы и изделия из природного камня	11	§ 5. Камни для перекрытий	44
§ 1. Общие указания	11	§ 6. Камни фасадные	44
§ 2. Камни правильной формы для кладки .	13	§ 7. Вкладыши теплоизоляционные для стен .	45
§ 3. Камень бутовый	14	§ 8. Перевозка и хранение	45
§ 4. Плиты и камни облицовочные	14		
§ 5. Ступени и подоконники	18		
§ 6. Архитектурно-строительные изделия . .	19		
§ 7. Плитки кровельные	20	Глава 4. Гипсовые и гипсобетонные изделия	46
§ 8. Штучные материалы и изделия для	20	§ 1. Общие указания	46
дорог, тротуаров и откосов	22	§ 2. Плиты и панели для перегородок и	
§ 9. Перевозка и хранение	23	изделия для огнезащитной облицовки .	46
Глава 2. Строительный кирпич и керамические изделия	23	§ 3. Изделия для перекрытий	47
§ 1. Общие указания	23	§ 4. Листы облицовочные (гипсовая сухая	
§ 2. Кирпич строительный обыкновенный .	24	штукатурка)	48
§ 3. Кирпич строительный легкий	26	§ 5. Камни для стен	48
§ 4. Кирпич строительный глиняный обожженный специального назначения . .	27	§ 6. Перевозка и хранение	48
§ 5. Кирпич строительный тугоплавкий . .	27		
§ 6. Камни керамические пустотелые для	27		
стен	28		
§ 7. Блоки крупные кирпичные для стен .	28		
§ 8. Камни керамические пустотелые для	29		
перекрытий	29		
§ 9. Изделия керамические для наружной	30		
облицовки	30		
§ 10. Изделия керамические для внутренней	32		
облицовки	32		
§ 11. Черепица глиняная обожженная . . .	36		
§ 12. Трубы керамические канализационные	36		
раструбные	38		
§ 13. Изделия керамические кислотостойкие	38		
§ 14. Перевозка и хранение	40	Глава 5. Асбестоцементные изделия	49
		§ 1. Общие указания	49
		§ 2. Плитки кровельные плоские прессованные и фасонные детали к ним	49
		§ 3. Листы профилированные и фасонные	
		детали к ним	51
		§ 4. Плиты с теплоизоляционным слоем .	52
		§ 5. Детали водосточные для кровель .	52
		§ 6. Листы облицовочные	53
		§ 7. Крепления для плиток, листов и фасонных	
		деталей	54
		§ 8. Трубы и муфты к ним	54
		§ 9. Муфты чугунные и кольца резиновые	
		для соединений труб	57
		§ 10. Коробы вентиляционные	57
		§ 11. Перевозка и хранение	57
		Глава 6. Неорганические вяжущие материалы .	58
		§ 1. Общие указания	58

	Стр.		Стр.
§ 2. Портландцементы	58	§ 2. Литье из черных металлов	102
§ 3. Глиноземистые цементы	60	§ 3. Цветные металлы и сплавы	102
§ 4. Расширяющиеся цементы	61	§ 4. Металлические изделия	104
§ 5. Шлаковые цементы	62	§ 5. Перевозка и хранение	109
§ 6. Известково-пушцолановые цементы	63	<i>Глава 11. Лесные материалы</i> 111	
§ 7. Известь гидравлическая	64	§ 1. Пиломатериалы	111
§ 8. Известь воздушная	64	§ 2. Бревна	112
§ 9. Гипсовые вяжущие (гипс полуводный)	65	§ 3. Детали погонажные (заготовки строганые)	114
§ 10. Ангидритовый цемент	66	§ 4. Материалы для полов	114
§ 11. Магнезиальные вяжущие	66	§ 5. Г'литы столярные	115
§ 12. Растворимое стекло (силикат натрия технический)	67	§ 6. Материалы для кровель	115
§ 13. Добавки к вяжущим, бетонам и растворам	68	§ 7. Фанера строительная	116
§ 14. Перевозка и хранение	70	§ 8. Дрань штукатурная	116
<i>Глава 7. Битуминозные вяжущие материалы и бетоны</i>	71	§ 9. Шпалы и брусья для верхнего строения пути железных дорог нормальной колеи	117
§ 1. Общие указания	71	§ 10. Шпалы и брусья для верхнего строения пути железных дорог узкой колеи (750 мм)	118
§ 2. Битумы	71	§ 11. Перевозка и хранение	119
§ 3. Дегти каменноугольные	72	<i>Глава 12. Материалы для защиты древесины от гниения и возгорания</i> 120	
§ 4. Битумные и дегтевые мастики и грунтовки	73	§ 1. Общие указания	120
§ 5. Асфальтобетоны и дегтебетоны	75	§ 2. Водорастворимые антисептики, применяемые в виде растворов	120
§ 6. Перевозка и хранение	76	§ 3. Антисептические пасты	120
<i>Глава 8. Неорганические сыпучие материалы</i>	78	§ 4. Маслянистые антисептики	123
§ 1. Общие указания	78	§ 5. Огнезащитные пропиточные составы	124
§ 2. Песок для бетонов и растворов	78	§ 6. Огнезащитные краски	125
§ 3. Гравий природный для бетонов	81	§ 7. Перевозка и хранение	126
§ 4. Смеси гравийно-песчаные природные для бетонов	83	<i>Глава 13. Битуминозные рулонные и листовые материалы</i> 127	
§ 5. Щебень для бетонов	83	§ 1. Общие указания	127
§ 6. Заполнители для кислотостойких, щелочестойких и жароупорных бетонов и растворов	85	§ 2. Рулонные кровельные беспокровные материалы	127
§ 7. Заполнители для декоративных бетонов и растворов	86	§ 3. Рулонные кровельные покровные материалы	127
§ 8. Неорганические сыпучие материалы для дорожных работ	87	§ 4. Листы фасонные битумные кровельные и облицовочные	128
§ 9. Материалы для балластного слоя железных дорог	89	§ 5. Указания по применению рулонных и листовых кровельных и облицовочных материалов	129
§ 10. Перевозка и хранение	90	§ 6. Рулонные гидроизоляционные материалы	130
<i>Глава 9. Бетоны и растворы на неорганических вяжущих</i>	91	§ 7. Перевозка и хранение	131
§ 1. Общие указания	91	<i>Глава 14. Материалы и оборудование для внутренних санитарно-технических работ</i> 132	
§ 2. Обыкновенные бетоны	92	§ 1. Трубы и соединительные части к ним	132
§ 3. Легкие бетоны	93	§ 2. Арматура	135
§ 4. Растворы для кладки	94	§ 3. Приборы нагревательные для систем водяного и парового отопления	139
§ 5. Растворы для штукатурки	95	§ 4. Приборы автоматического регулирования и контроля	140
<i>Глава 10. Металлы и металлические изделия</i>	97	§ 5. Оборудование санитарных узлов	140
§ 1. Прокатные стали	97		

Стр.	Стр.		
§ 6. Оборудование мусоропроводов	144	Глава 19. Оконные и дверные приборы	195
§ 7. Оборудование автоматических и полуавтоматических внутренних противопожарных устройств	144	§ 1. Общие указания	195
§ 8. Оборудование кухонь	145	§ 2. Ручки оконные и дверные	195
§ 9. Оборудование вентиляционное	146	§ 3. Петли оконные и дверные	197
§ 10. Оборудование отопительных котельных	149	§ 4. Замки и защелки дверные	197
§ 11. Печи отопительные заводского изготовления и приборы печные	151	§ 5. Запорные приборы для окон и дверей	198
§ 12. Перевозка и хранение	152	§ 6. Вспомогательные приборы	199
Глава 15. Теплоизоляционные и акустические материалы и изделия	153	§ 7. Перевозка и хранение	200
§ 1. Общие указания	153	Глава 20. Огнеупоры	201
§ 2. Неорганические штучные жесткие теплоизоляционные материалы и изделия	153	§ 1. Общие указания	201
§ 3. Органические штучные жесткие теплоизоляционные материалы	154	§ 2. Динасовые изделия	201
§ 4. Неорганические штучные гибкие теплоизоляционные материалы	158	§ 3. Полукислые изделия	202
§ 5. Органические штучные гибкие теплоизоляционные материалы	160	§ 4. Шамотные изделия	203
§ 6. Неорганические сыпучие материалы для мастичной теплоизоляции	162	§ 5. Шамотные и полукислые легковесные изделия	204
§ 7. Неорганические сыпучие материалы для теплоизоляционных засыпок и набивок	164	§ 6. Высокоглиноземистые изделия	204
§ 8. Акустические материалы	165	§ 7. Магнезиальные и хромистые изделия	204
§ 9. Перевозка и хранение	166	§ 8. Углеродистые (коксовые) изделия	205
Глава 16. Стекло листовое и стеклянные изделия	168	§ 9. Указания по применению огнеупорных изделий	205
§ 1. Стекло листовое	168	§ 10. Огнеупорные порошки	208
§ 2. Стеклянные изделия	170	§ 11. Жароупорные бетоны	208
§ 3. Перевозка и хранение	171	§ 12. Перевозка и хранение	208
Глава 17. Материалы для малярных работ	172	РАЗДЕЛ Б	
§ 1. Общие указания	172	СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ	
§ 2. Пигменты сухие	172	Глава 1. Железобетонные и бетонные сборные конструкции и детали	209
§ 3. Связующие вещества для красочных составов	175	§ 1. Общие указания	209
§ 4. Краски казеиновые и силикатные	176	§ 2. Сборные конструкции и детали промышленных зданий и сооружений	211
§ 5. Краски масляные	176	§ 3. Сборные конструкции и детали транспортных сооружений	211
§ 6. Краски эмалевые (эмали)	181	§ 4. Сборные конструкции и детали жилых и общественных зданий	212
§ 7. Нитроцеллюлозные красочные материалы	184	§ 5. Сборные конструкции и детали сельскохозяйственных зданий и сооружений	212
§ 8. Краски перхлорвиниловые фасадные	185	§ 6. Сборные конструкции и детали общего назначения	212
§ 9. Лаки	186	§ 7. Перевозка и хранение	213
§ 10. Вспомогательные материалы для малярных работ	189	Глава 2. Металлические элементы конструкций и детали	214
§ 11. Перевозка и хранение	191	§ 1. Общие указания	214
Глава 18. Рулонные отделочные материалы	192	§ 2. Элементы стальных конструкций промышленных зданий	214
§ 1. Обои бумажные	192	§ 3. Элементы стальных листовых конструкций	216
§ 2. Обои древесные на бумажной основе	193	§ 4. Тюбинги чугунные для крепления тоннелей	217
§ 3. Линкруст	193	§ 5. Элементы стрелочных переводов и глухих пересечений	217
§ 4. Линолеум	193	§ 6. Стальные детали зданий	218
§ 5. Перевозка и хранение	194	§ 7. Перевозка и хранение	219

	Стр.		Стр.
<i>Глава 3. Деревянные сборные конструкции и детали</i>	220	<i>§ 7. Гвоздевые щиты для настата перекрытий и для перегородок</i>	224
§ 1. Общие указания	220	§ 8. Перевозка и хранение	225
§ 2. Клееные элементы конструкций	220		
§ 3. Составные элементы конструкций на пластинчатых нагелях и гвоздях	221	<i>Глава 4. Архитектурные детали</i>	226
§ 4. Элементы конструкций кружально-сетчатых сводов	221	§ 1. Общие указания	226
§ 5. Столярные изделия	221	§ 2. Архитектурные детали из бетонов, гипсовых растворов, дерева и древесноволокнистых масс	228
§ 6. Комплекты деталей для сборных домов заводского изготовления	223	§ 3. Перевозка и хранение	230

Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей целью повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения рациональных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, а также правил производства и приемки строительных работ, отражающих передовой опыт строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строительства, за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив партии и правительства о всенародном развитии строительной индустрии, широком внедрении передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации строительства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций заводского изготовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передовых проектных и строительных организаций, а также последние достижения научно-исследовательских институтов и предложения новаторов-строителей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей:

часть I — «Строительные материалы, детали и конструкции»,

часть II — «Нормы строительного проектирования»,

часть III — «Правила производства и приемки строительных работ»,

часть IV — «Сметные нормы на строительные работы».

I ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные материалы, детали и конструкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных материалов и деталей, а также основные требования к их качеству;

указания по выбору и применению строительных материалов, деталей и конструкций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их класса;

основные правила перевозки и хранения строительных материалов, деталей и конструкций.

II ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огнестойкости строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения; нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и деревянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского строительства — планировка населенных мест и генеральные планы промышленных предприятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наружного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснабжения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — морских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мостов, труб и тоннелей.

III ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Правила производства и приемки строительных работ» содержит:
общие положения по организации и механизации строительства и по проектированию организации строительных работ;
правила производства строительных работ;
требования к качеству строительных работ и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений.

IV ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Сметные нормы на строительные работы» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и конструкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;

нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудованию;

сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.

Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее принципиальные требования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строительства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить развитие в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, которые будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров союзных республик технические условия на строительное проектирование и на строительные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструкции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требованиям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, по мере развития строительной техники, роста производительности труда, улучшения организации и механизации строительных работ и повышения качества строительства, Строительные нормы и правила будут периодически пересматриваться и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрессивных изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разделы — на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строительных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части II Строительных норм и правил обозначается шифром II-A.3;

параграф 3 главы 5 раздела Б части III Строительных норм и правил обозначается шифром III-B.5, § 3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б части I Строительных норм и правил обозначается шифром I-B.2, § 2, п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться сокращенным обозначением СНиП.

ВВЕДЕНИЕ

К I ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Строительство зданий и сооружений должно осуществляться индустриальными методами из деталей и сборных конструкций заводского изготовления.

Строительные детали и конструкции заводского изготовления должны поставляться komplektно и иметь наибольшую степень готовности, обеспечивающую минимальный объем дополнительных работ по обработке, пригонке и отделке деталей и конструкций на строительной площадке.

2. Часть I Строительных норм и правил имеет своей целью способствовать внедрению индустриальных методов строительства для значительного увеличения производительности труда, снижения стоимости и повышения качества строительных работ путем:

правильного выбора при проектировании и возведении зданий и сооружений наиболее эффективных строительных материалов, деталей и сборных конструкций;

развития заводского производства строительных деталей и сборных конструкций;

широкого использования при производстве строительных материалов, деталей и сборных конструкций местных сырьевых ресурсов;

дальнейшего повышения качества строительных материалов, деталей и сборных конструкций.

3. В соответствии с этой целью I часть Строительных норм и правил содержит:

номенклатуру строительных материалов, деталей и элементов сборных конструкций и общие указания по их выбору и применению при возведении зданий и сооружений;

основные размеры строительных материалов, удовлетворяющие требованиям Единой модульной системы;

основные требования к показателям важнейших свойств и качества строительных материалов, деталей и сборных конструкций;

основные требования в отношении комплектации и маркировки, а также перевозки и хра-

нения строительных материалов, деталей и сборных конструкций.

4. Наряду с уточнением требований и условий наиболее рационального использования материалов, деталей и сборных конструкций, охваченных действующими государственными стандартами, I часть СНиП устанавливает основные требования и условия применения для материалов, деталей и сборных конструкций, еще не охваченных государственными стандартами или техническими условиями, но подлежащих широкому использованию в соответствии с утвержденными планами внедрения новой техники в строительство.

5. Проведенная в I части СНиП унификация требований к различным материалам одинакового назначения и дифференциация требований к свойствам материалов в зависимости от конкретных условий их применения расширяют возможность использования местных видов сырья для изготовления строительных материалов без ухудшения их качества.

6. Технические требования к строительным материалам, деталям и сборным конструкциям, приведенные в I части СНиП, устанавливают основные размеры и основные, наиболее характерные свойства, которыми должны обладать материалы, детали и конструкции во всех случаях их применения. Важнейшие дополнительные требования к материалам, деталям и конструкциям, связанные с особыми условиями их применения при возведении различных инженерных сооружений (мостов, тоннелей, дорог, гидротехнических сооружений), установлены в соответствующих главах II и III частей. Поэтому выбор материалов, деталей и сборных конструкций при проектировании и возведении зданий и сооружений должен производиться на основе совокупности соответствующих указаний I, II и III частей СНиП с учетом действующих «Технических правил по экономическому расходованию металла, леса и цемента в строительстве» (ТП 101-54).

7. Показатели сортности, дополнительные размеры, правила приемки, испытаний и паспортизации строительных материалов, деталей и сборных конструкций, а также различные дополнительные требования и указания неосновного характера в I часть СНиП не включены и должны приниматься по действующим стандартам и техническим условиям.

8. I часть СНиП устанавливает допускаемые отклонения в основных размерах только для отделочных материалов и изделий и для металлических деталей и конструкций. Допускаемые отклонения в размерах остальных строительных материалов, деталей и конструкций должны приниматься по действующим стандартам или техническим условиям.

9. В I часть СНиП не включены требования к отдельным видам строительных материалов и деталей, еще не вышедших из стадии промышленного освоения.

10. В I части СНиП материалы и детали подразделены по показателям тех основных свойств, которые являются важнейшими при применении данного вида материалов и деталей: по показателям прочности, объемного веса, морозостойкости, водостойкости, водопрони-

циаемости, истираемости, огнеупорности, кислотостойкости и т. д.

Для показателей предела прочности при сжатии (в $кг/см^2$) установлена следующая единичная шкала марок: 4; 7; 10; 15; 25; 35; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200; 1500; 2000 и 3000. Введение промежуточных марок по прочности, не предусмотренных этой шкалой, допускается лишь по специальному технико-экономическим обоснованиям.

Для степеней морозостойкости, определяемой количеством циклов повторного замораживания в насыщенном водой состоянии и оттаивания в воде, установлена следующая шкала: $M_{рз}$ 5; 10; 15; 25; 35; 50; 100; 150 и 200 циклов.

Подразделение материалов по степени водостойкости, характеризуемой величиной коэффициента размягчения (отношение пределов прочности материала в насыщенном водой и в сухом состоянии), произведено по следующей шкале: $K_{рзм}$ 0,60; 0,75; 0,90 и 1,00.

Подразделение теплоизоляционных материалов по их объемному весу в сухом состоянии (в $кг/м^3$) произведено по следующей шкале: 25; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 700; 800; 900 и 1000.

ГЛАВА 17

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Материалы для малярных работ по назначению надлежит подразделять на:

- а) пигменты сухие, предназначенные для изготовления малярных составов;
- б) связующие вещества (олифы малярные, клеи и т. п.), предназначенные для изготовления масляных, эмалевых, клеевых, эмульсионных и других малярных составов;
- в) краски (казеиновые, силикатные, масля-

ные, эмалевые, нитрокраски и др.), предназначенные для получения красочных покрытий;

г) лаки (масляные, битумные, спиртовые, нитролаки и др.), предназначенные для защиты поверхностей от коррозии или для окончательной их отделки;

д) вспомогательные материалы (растворители, смывочные составы, сиккативы, мыло, купорос медный, квасцы).

§ 2. ПИГМЕНТЫ СУХИЕ

1. Пигменты сухие, представляющие собой цветные минеральные или органические порошки тонкого измельчения, должны быть атмосферостойки, светостойки, а также нерастворимы в воде, в связующих и в органических растворителях, применяемых для приготовления малярных составов.

2. Отдельные виды пигментов сухих должны удовлетворять требованиям и применяться по указаниям табл. 1.

Требования к пигментам сухим и указания по их применению

Таблица 1

№ п/п	Вид и обозначение пигментов	Цвет	Укрывистость в $2/m^2$ (считая на сухой пигмент) не более	Основное назначение (в каких красочных составах пигменты применяются)			
					а	б	в
1	Мел природный молотый (ГОСТ 1498-42): марки А Б и В	Белый	—	В клеевых, эмульсионных, казеиновых, известковых, силикатных и перхлорвиниловых			
2	Мел технический (ГОСТ 842-52)	То же	—				

Продолжение табл. 1

№ п/п	Вид и обозначение пигментов	Цвет	Укрывистость в $2/m^2$ (считая на сухой пигмент) не более	Основное назначение (в каких красочных составах пигменты применяются)		
				а	б	в
3	Белила цинковые (ГОСТ 202-49): Муфельные (М) Витерильные (В)	Белый	100 110	В масляных, эмалевых, эмульсионных и силикатных		
4	Белила литопонные (ГОСТ 907-41) (литопон сухой)	То же	120	В масляных, эмалевых и эмульсионных		
5	Белила титановые (двуокись титана малярная): Т-М высший сорт Т-1 Т-2	То же	50 55 75	В масляных, эмалевых, эмульсионных и силикатных		

Продолжение табл. 1

№ п/п	Вид и обозначение пигментов	Цвет	Укрывистость в г/м ² (считая на сухой пиг- мент) не более	Основное назначение (в каких красочных составах пигменты применяются)		
				а	б	в
6	Сурик железный	Кир- пично- крас- ный	20			
7	Мумия естествен- ная: бокситная светлая темная	То же	60 45 30			В масляных, эмалевых, эмуль- сионных, клеевых, казеиновых, сили- катных и извест- ковых
8	Мумия искусст- венная: светлая темная	Ярко- крас- ный	20 15			То же, что в поз. 6 „в“
9	Марс красный про- каленный: марки А . . . , Б . . .	То же		10 20		
10	Сурик свинцовый малярный (ГОСТ 1707-50)	Крас- но- оран- жевый	—			В масляных и эмалевых
11	Киноварь иску- ственная: меловая обыкновенная	Ярко- крас- ный		80 120		
12	Пигмент оранже- вый прочный	Ярко- оран- жевый	10			То же, что в поз. 6 „в“
13	Пигмент алый	Ярко- крас- ный (алый)	10			

Продолжение табл. 1

№ п/п	Вид и обозначение пигментов	Цвет	Укрывистость в $2/m^2$ (считая на сухой пиг- мент) не более	Основное назначение (в каких красочных составах пигменты применяются)		
				а	б	в
14	Пигмент бордо	Темно- бордо- вый	15			
15	Охра: высшего сорта отмеченная обыкновенная	Жел- тый	65 70 90			То же, что в поз. 6 „в“
16	Сиена	Жел- тый с оранже- вым от- ливом	—			
17	Крон свинцовый высокодиспер- сный (ГОСТ 1478-41): цельный № 100 цельный № 0 крон № 1 крон № 2	Жел- тый Лимон- ный Жел- тый Оран- жевый Лимон- ный Жел- тый Оран- жевый Лимон- ный Жел- тый Оран- жевый Лимон- ный Жел- тый Оран- жевый	40 60 50 45 60 55 45 115 70 55 190 120 110			В масляных, эмалевых, эмуль- сионных и кле- вых
18	Крон цинковый: С № 0 и Х № 0 С № 1 и Х № 1	Лимон- ный	120 170			То же, что в поз. 10 „в“

Продолжение табл. 1

№ п/п	Вид и обозначение пигментов	Цвет	Укрывистость в $2/m^2$ (считая на сухой пиг- мент) не более	Основное назначение (в каких красочных составах пигменты применяются)			
					а	б	в
19	Пигмент желтый светопрочный	Лимон- ный	15				
20	Окись хрома мар- ки ОХ-1 и ОХ-2	Темно- зеленый	40				
21	Пигмент зеленый (ГОСТ 4579-49)	Зеле- ный	—	То же, что в поз. 6 „в“			
22	Зелень свинцовая: цельная № 1 № 2	От светло- зелено- го до темно- зелено- го	17 28 42				
23	Зелень цинковая: цельная № 1 № 2	Светло- зеле- ный	28 45 70	То же, что в поз. 10 „в“			
24	Ультрамарин си- ний марки УХК; УМ-1; УМ-2 и УМ-3	Синий	—	То же, что в поз. 6 „в“			
25	Пигмент голубой фталоцианино- вый	Синий	—				
26	Лазурь малярная	Синий	—	То же, что в поз. 10 „в“			
27	Умбра коричневая	Корич- невый	40	То же, что в поз. 6 „в“			

Продолжение табл. 1

№ п/п	Вид и обозначение пигментов	Цвет	Укрывистость в $2/m^2$ (считая на сухой пиг- мент) не более	Основное назначение (в каких красочных составах пигменты применяются)			
					а	б	в
28	Марс коричневый	Темно- корич- невый	30	То же, что в поз. 6 „в“			
29	Марганцевый чер- ный (перекись марганца)	Черный	40	То же, что в поз. 1 „в“			
30	Графит	Серый	30	В масляных, эмulsionных, клеевых, казеино- вых, силикатных и известковых			
31	Сажа ламповая (ГОСТ 867-52)	Глубо- кий черный	15				
32	Сажа газовая (ГОСТ 6789-53 и ГОСТ 785-49)	То же	15	То же, что в поз. 6 „в“			
33	Пудра алюминиевая (ГОСТ 5494-50)	Сере- брис- тый	40				
34	Бронза золотистая	Золо- тистый	40	То же, что в поз. 4 „в“			

Примечания. 1. Белила литопонные (поз. 4) не светостойки и для наружных окрасок не допускаются.
2. Мумия искусственная (поз. 8) для окрасок по металлу не допускается.
3. Зелень свинцовая (поз. 22), зелень цинковая (поз. 23) и лазурь малярная (поз. 26) нещелочестойки и для окрасок по новым штукатуркам не допускаются.
4. Сурик свинцовый (поз. 10), крон цинковый (поз. 18), зелень цинковая (поз. 23), пудра алюминиевая (поз. 33) обладают повышенными антикоррозийными свойствами и должны применяться, главным образом, для окрасок по металлу.
5. Сиена (поз. 16), ультрамарин (поз. 24), пигмент голубой (поз. 25), лазурь малярная (поз. 26) должны применяться в качестве лессировочных пигментов.
6. Белила титановые (поз. 5), окись хрома (поз. 20), пигмент голубой (поз. 25), графит (поз. 30) допускается применять для кислотостойких красок.

§ 3. СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ КРАСОЧНЫХ СОСТАВОВ

Олифы малярные

1. Олифы малярные, образующие после отвердения в тонких слоях прочные и эластичные покровные пленки, по составу надлежит подразделять на:

а) натуральные (льняная, конопляная, соевая), содержащие растительные масла с сиккавитами;

б) полунатуральные или экономические (оксоль, оксоль-смесь, оксоль подсолнечная, оксоль соевая, оксиполимеризованная соевая), содержащие не менее 55% сгущенных растительных масел, растворенных в летучих растворителях (ГОСТ 190-41);

в) искусственные (глифталевая, карбоноль, синтол, сланцевая марки С), не содержащие растительных масел или содержащие их в небольшом количестве (в глифталевой олифе — до 35%).

П р и м е ч а н и е. Содержание растительного масла в олифе оксиполимеризованной соевой должно быть не менее 50%.

2. Олифы при смешивании или растирании с пигментами образуют красочные составы.

3. Олифы должны отвердевать в тонких слоях, не давая отлипа, при температуре $20 \pm 2^\circ$ в течение не более 24 час.

П р и м е ч а н и е. Срок отвердевания олифы соевой допускается до 30 час.

4. Красочные составы, изготовленные на олифах, надлежит применять:

а) на льняной и конопляной олифах — для наружной окраски металлических конструкций, кровли, рам и переплетов в зданиях и сооружениях I класса;

б) на олифах оксоль, оксоль-смесь и глифталевой — для наружной и внутренней окрасок по металлу, дереву и штукатурке в зданиях и сооружениях I и II классов, кроме случаев, указанных для красочных составов на олифах льняной и конопляной;

в) на олифах соевой, оксоль подсолнечной, оксоль-соевой и оксиполимеризованной соевой — для наружной и внутренней окрасок по дереву, штукатурке и металлу в зданиях и сооружениях II и III классов;

г) на олифе синтол — для внутренней окраски по металлу, дереву и штукатурке поверхности, не подвергающихся воздействию влаги в нежилых помещениях зданий II и III классов;

д) на олифе карбоноль — для наружной и внутренней окрасок по металлу, дереву и штукатурке в зданиях и сооружениях III класса;

е) на сланцевой олифе марки С — для наружной и внутренней окрасок по металлу и штукатурке в зданиях и сооружениях III класса.

П р и м е ч а н и я. 1. Применение красочных составов на олифах синтол, карбоноль и сланцевой олифе марки С для окраски полов и предметов бытового обслуживания не допускается.

2. Применение красочных составов на олифе синтол и сланцевой олифе марки С допускается для внутренних окрасок в жилых зданиях II и III классов, если до момента заселения помещений возможно обеспечить надлежащее проветривание и полное удаление запаха олифы.

3. Разведение густотертых масляных красок олифами карбоноль, синтол и сланцевой олифой марки С не допускается.

Клей животный

5. Клей животный, получаемый переработкой обезжиренных костей, мездры, шкур и разных остатков кожевенного производства, изготавливается следующих видов:

а) клей мездровый (ГОСТ 3252-46) — твердый плиточный, дробленый и чешуйчатый;

б) клей костный (ГОСТ 2067-47) — твердый плиточный и дробленый; клей-студень.

6. Клей должен удовлетворять следующим требованиям:

а) твердый клей после пребывания в воде в течение 24 час. должен набухать;

б) клей не должен иметь налетов плесени и гнилостного запаха;

в) для получения нормальной красочной пленки не должно расходоваться на 1 кг сухого мела более 35 г твердого клея или соответствующего ему количества клея-студня.

7. Клей животный применяется:

а) в качестве связующего для клеевых грунтовок шпаклевок и красочных составов;

б) в качестве стабилизатора при изготовлении красочных водных эмульсий.

Клей казеиновый

8. Клей казеиновый (экстра и обыкновенный) изготавливается из смеси казеина, пашеной извести и минеральных солей.

9. Клей должен удовлетворять следующим требованиям:

а) не содержать посторонних включений, личинок насекомых и следов плесени;

б) не иметь гнилостного запаха;

в) при размешивании 1 вес. ч. с 2,1 вес. ч. воды в течение 1 часа при температуре $18 \pm 2^\circ$

клей должен давать однородный раствор, не содержащий комков;

г) для получения нормальной красочной пленки не должно расходоваться на 1 кг сухого мела более 45 г клея.

10. Клей казеиновый применяется:

а) в качестве связующего для клеевых грунтовок, шпаклевок и красочных составов с щелочестойчивыми пигментами;

б) в качестве стабилизатора при изготовлении красочных водных эмульсий.

Клеи растительные

11. Клеи растительные, применяемые в строительстве, изготавливаются следующих видов:

- а) крахмал пшеничный;
- б) крахмал картофельный;
- в) декстрин картофельный;
- г) декстрин майский;
- д) мучная пыль (отходы мукомольного производства).

12. Для получения нормальной красочной пленки не должно расходоваться на 1 кг сухого мела более 45 г сухого крахмала или декстрина.

13. Клеи растительные применяются:

- а) в качестве связующего для клеевых грунтовок, шпаклевок и красочных составов;
- б) для наклейки обоев.

§ 4. КРАСКИ КАЗЕИНОВЫЕ И СИЛИКАТНЫЕ

1. Краски казеиновые, представляющие собой смеси тонкомолотых казеина, извести-пушонки, пигментов и солей (буры, фтористого натра и др.), следует разводить до рабочей вязкости водой.

2. Краски силикатные, состоящие из смеси тонкомолотых мела, талька, цинковых белил и пигментов, следует разводить до рабочей вязкости растворимым калийным стеклом с модулем не ниже 2,5.

3. Краски должны быть светостойки и иметь показатель укрывистости не выше 200 г/м².

П р и м е ч а н и е. Пигменты, применяемые в казеиновых и силикатных красках, должны быть щелочестойкими.

4. Краски надлежит применять:

а) казеиновые — для окраски кирпичных и штукатурных фасадов и для внутренней окраски поверхностей по дереву и штукатурке в зданиях и сооружениях II и III классов;

б) силикатные — для окраски кирпичных и штукатурных фасадов и для окраски кирпичных и штукатурных поверхностей, подвергающихся увлажнению в зданиях и сооружениях II и III классов.

П р и м е ч а н и е. Краски силикатные на растворимом натриевом стекле применяются для временных огнезащитных покрытий по дереву.

§ 5. КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ

1. Краски масляные, состоящие из пигментов с наполнителями (или без наполнителей), затертые на олифах из растительных масел, надлежит подразделять на:

а) краски густотертые, разводимые до рабочей вязкости олифами;

б) краски, готовые к употреблению.

2. Краски должны удовлетворять следующим общим требованиям:

а) обладать светостойкостью и надлежащей стойкостью по отношению к влияниям заданной эксплуатационной среды;

б) высыхать в тонких слоях при температуре $20 \pm 2^\circ$ в течение не более 24 час.;

в) давать ровную, гладкую, прочную пленку.

П р и м е ч а н и е. Красочные покрытия, выполненные с имитацией под ценные породы дерева и другие материалы, надлежит покрывать нитролаками для получения прочной и гладкой поверхности.

3. Краски на олифах из растительных масел надлежит применять для внутренних и наружных окрасок по металлу, дереву и просохшей штукатурке в зданиях и сооружениях I и II классов.

П р и м е ч а н и е. Краски допускается применять для окраски столярных изделий (рам, переплетов, дверей и т. п.), панелей и устройств в санитарно-технических узлах, а также стальных кровель в зданиях III класса.

4. Отдельные виды красок масляных должны удовлетворять требованиям табл. 2 и применяться по указаниям этой таблицы.

Требования к краскам масляным и указания по их применению

Таблица 2

№/п	Вид и обозначение красок	Цвет	Количество олифы для разведения краски до рабочей вязкости в % от веса густотерпкой краски	Укрывистость краски в г/м ² не более		Основное назначение	Ограничения и запрещения
				густотерпкой	готовой к употреблению		
		а	б	в	г	д	е
1	Белила цинковые (ГОСТ 482-49): марки М-00 " М-0 " В-2-00 " В-2-0 " М-3—белила цинковые, готовые к употреблению	Белый	20—28 18—25 19—26 17—22	141 144 147 167	170 170 175 195	Для наружных и внутренних окрасок по металлу, дереву и штукатурке	—
2	Белила цинковые (ГОСТ 482-49): марки В-4-00 " Б-4-0	То же	19—26 17—22	147 167	175 195	Для наружных окрасок по металлу, дереву и штукатурке	Для внутренних окрасок не допускаются
3	Белила литопонные (ГОСТ 6075-51): сортов 00-С " 0-С " 00-Э " 0-Э	То же	Не менее 15 Не менее 13 34—40 28—34	130 140 110 120	170 195 160 190	Для внутренних окрасок по металлу, дереву и штукатурке	Для наружных окрасок светлых тонов не допускаются
4	Белила титановые	То же	—	—	—	То же, что в поз. 1 "д"	—
5	Белила свинцовые: сортов 00 " 0 " 1 " 2	То же	35—40 28—33 23—28 18—23	155 211 237 263	210 270 290 310	Для наружных окрасок ответственных металлических конструкций Для грунтовки и шпаклевки по металлу	Для внутренней окраски жилых помещений не допускаются
6	Декоративная белая	То же	35—45	—	170	Для декоративных работ	—
7	Сурик железный	Кирпично-красный	28—35	28	35	Для наружных и внутренних окрасок по металлу, дереву и штукатурке	—
8	Сурик железный, готовый к употреблению	То же	—	—	35		

Продолжение табл. 2

№ п/п	Вид и обозначение красок	Цвет	Количество олифы для раз- ведения краски до рабочей вяз- кости в % от веса густотер- той краски	Укрывистость краски в g/m^2 не более		Основное назначение	Ограничения и запрещения
				густотер- той	готовой к употреб- лению		
a	b	c	d	e	f		
9	Киноварь искусственная: меловая светлая	Светло- красный	30—40	110	140	Для внутренних окрасок по дереву и штукатурке	То же, что в поз. 3 „е“
			30—40	110	140		
			20—30	150	190	То же, что в поз. 2 „д“	
			20—30	150	190	Для окраски по неогрунто- ванному метал- лу не допу- скается	
10	Крон оранжевый: сорт 1 , 2	Оранжевый	40—50 35—45	78 141	110 190	То же, что в поз. 1 „д“	—
11	Сурик свинцовый, готовый к употреблению	Оранжево- красный	—	—	200	Для грунтовки наружных и внут- ренних ответст- венных металли- ческих констру- ций в зданиях и сооружениях I и II классов	Для наруж- ных и внутрен- них окрасок не допускается
12	Декоративная розовая	Розовый	35—45	—	120	То же, что в поз. 6 „д“	—
13	Декоративная—краплак крас- ный (лессировочный)	Темно- красный	35—45	—	—		
14	Декоративная мумия	Кирпично- красный	35—45	—	65		
15	Охра	От светло- желтого до темножел- того	30—40	130	130	То же, что в поз. 1 „д“	—
	Охра светлая, готовая к упот- реблению	Светложел- тый	—	—	180		
16	Крон желтый: сорт 1 , 2	Желтый	40—50 35—45	72 140	110 190	То же, что в поз. 1 „д“	Для окраски по новой шту- катурке не до- пускается
17	Крон лимонный: сорт 1 , 2	Лимонный	40—50 35—40	78 140	110 190		
18	Под слоновую кость (ГОСТ 695-41)	Кремовый	20—25	—	180		
19	Бежевая (ГОСТ 695-41)	Бежевый	20—25	—	190		

Продолжение табл. 2

№ п/п	Вид и обозначение красок	Цвет	Количество олифы для раз- ведения краски до рабочей вяз- кости в % от веса густотер- той краски	Укрывистость краски в г/м ² не более		Основное назначение	Ограничения и запрещения
				густотер- той	готовой к употреб- лению		
	а	б	в	г	д	е	
20	Декоративная охра золотистая	Золотисто- желтый	35—45	—	150	То же, что в поз. 6 „д“	—
21	Зелень свинцовая для наруж- ных работ: светлая темная To же, для внутренних работ: светлая темная	Светлозе- леный Темнозе- леный Светлозе- леный Темнозе- леный	25—30 25—30 20—25 20—25	46 40 64 56	60 50 80 70	Для наружных окрасок по метал- лу, дереву и шту- катурке в здани- ях и сооружениях I и II классов	То же, что в поз. 16 „е“
22	Зелень цинковая: сорт 1 светлая . 1 темная . 2 светлая . 2 темная	Светлозе- леный Темнозе- леный Светлозе- леный Темнозе- леный	20—25 22—27 18—23 20—25	68 51 82 72	85 65 100 90	Для наружных окрасок по метал- лу и дереву Для внутренних окрасок по метал- лу и дереву	— —
23	Окись хрома: сорт 0 . 1 . 2	Травяной Темнозе- леный	25—30 30—35 30—35	28 35 58	35 45 75	Для наружных и внутренних окра- сок по металлу	Для окраски по дереву и штукатурке не допускается
24	Медянка	Зеленый	23—25	150	200	Для огрунтовки и окраски сталь- ных кровель	Для других целей не допу- скается
25	Зеленая (ГОСТ 695-41)	То же	35—40	104	135	То же, что в поз. 1 „д“	—
26	Зелень охристая	То же	30—45	96	125	То же, что в поз. 3 „д“	То же, что в поз. 16 „е“
27	Фисташковая (ГОСТ 695-41)	Фисташ- ковый	20—25	—	155		
28	Защитная (ГОСТ 695-41)	Зеленый	35—40	—	120	То же, что в поз. 1 „д“	—
29	Ультрамарин	Синий	15—25	78	90		

Продолжение табл. 2

№ п/п	Вид и обозначение красок	Цвет	Количество олифы для раз- ведения краски до рабочей вязкости в % от веса густо- тертой краски	Укрывистость краски в г/м ² не более		Основное назначение	Ограничения и запрещения
				а	б	в густотер- той	г готовой к употреб- лению
30	Лазурь малярная: сортов цельная "1" "2"	Темносиний	50—60 40—50 40—50	13 21 25	20 90 35	Для наружных и внутренних окра- сок по металлу, дереву и штука- турке (только для подколеровки)	То же, что в поз. 16 "е"
31	Синяя (ГОСТ 695-41)	Синий	35—40	—	125	То же, что в поз. 1 "д"	То же, что в поз. 16 "е"
32	Голубая (ГОСТ 695-41)	Голубой	20—25	—	130		
33	Декоративная ультрамарин (лессировочная)	Синий	35—45	—	—	То же, что в поз. 6 "д"	Для окраски по новой штука- турке и для на- ружных окра- сок не допу- скается
34	Декоративная синяя	Синий	35—45	—	30	То же, что в поз. 6 "д"	То же, что в поз. 33 "е"
35	Декоративная голубая	Голубой	35—45	—	80		
36	Мумия минеральная: бокситная светлая темная	Коричневый	30—35 30—35 30—35	60 70 50	80 95 65		
37	Мумия минеральная, готовая к употреблению: бокситная светлая темная	Коричневый	— — —	— — —	80 95 65	То же, что в поз. 1 "д"	—
38	Умбра	Коричневый	35—40	45	60		
39	Декоративная коричневая	Коричневый	34—45	—	60	То же, что в поз. 6 "д"	—
40	Серая (ГОСТ 695-41)	Серый	20—25	112	135	То же, что в поз. 1 "д"	—
41	Светлосерая (ГОСТ 695-41)	Светлосе- рый	20—25	125	150		
42	Декоративная серая	Серый	35—45	—	100	То же, что в поз. 6 "д"	—

Продолжение табл. 2

№ п/п	Вид и обозначение красок	Цвет	Количество олифы для раз- ведения краски до рабочей вязкости в % от веса густо- тертой краски	Укрывистость краски в г/м ² не более		Основное назначение	Ограничения и запрещения
				густоты густоты	готовой к употреб- лению		
a	b	v	g	d	e		
43	Черная малярная (ГОСТ 6586-53)	Черный	40—50	22	30	То же, что в поз. 1 „д“	—
44	Паста для имитации под орех, готовая к употреблению	Коричне- вый	—	—	—		
45	Паста для имитации под чи- нару, готовая к употребле- нию	От кремо- вого до светлоожел- того	—	—	—	Для нанесения рисунка по соот- ветствующему грунту	Применение взамен обычных красок не до- пускается
46	Паста для имитации под крас- ное дерево, готовая к упо- треблению	Красный	—	—	—		

П р и м е ч а н и я. 1. Краски декоративные надлежит применять для высококачественных и альфрейно живописных работ внутри помещения.
2. Срок высыхания для лазури малярной (поз. 30) и черной малярной (поз. 43) допускается до 30 час.
3. Белила литопонные (поз. 3) недостаточно светостойки.

§ 6. КРАСКИ ЭМАЛЕВЫЕ (ЭМАЛИ)

1. Краски эмалевые (эмали), а также грунтовки и шпаклевки для них, представляющие собой готовые к употреблению смеси пигментов с соответствующими лаками, по составу связующих лаков надлежит подразделять на:

- масляные;
- глифталевые;
- пентафталевые;
- перхлорвиниловые;
- битумные.

П р и м е ч а н и е. Краски эмалевые, содержащие эмульгированную воду, называются водоэмulsionными.

2. Краски должны удовлетворять следующим общим требованиям:

- обладать светостойкостью и надлежащей стойкостью по отношению к влияниям заданной эксплуатационной среды;
- высыхать в тонких слоях при температуре $20 \pm 2^\circ$ в течение 24—48 час.;

в) давать ровную, гладкую, прочную, глянцевую или матовую пленку.

П р и м е ч а н и я. 1. Перхлорвиниловые краски должны высыхать в течение не более 4 час.

2. Загустевшие краски должны разжигаться по указаниям табл. 6 настоящей главы.

3. Краски надлежит применять для внутренних и наружных окрасок по металлу, дереву и просохшей штукатурке в зданиях и сооружениях I и II классов.

П р и м е ч а н и я. 1. Краски масляные и глифталевые, строительные эмульсионные марки СЭМ и глифталевые водоэмulsionные допускается применять для внутренней окраски столярных изделий (рам, переплетов, дверей и т. п.) в зданиях III класса.

2. Краски пентафталевые и перхлорвиниловые допускается применять для наружной окраски рам, переплетов и дверей в зданиях III класса.

4. Отдельные виды красок эмалевых (эмалей) должны удовлетворять требованиям табл. 3 и применяться по указаниям этой таблицы.

Требования к краскам эмалевым (эмалиям) и указания по их применению

Таблица 3

№ п/п	Вид и обозначение красок	Цвет	Число покры- тий до пол- укрытистости	Укрывистость в г/м ² не более	Основное назначение
			а	б	

А. Краски эмалевые, масляные и глифталевые общего потребления
(ГОСТ 64-40)Масляные — марки КО
Глифталевые — марки ФО

1	Эмаль КО- 1, ФО- 1	Белый	2	170	
2	. КО- 2, ФО- 2	Под слоновую кость . .	2	170	
3	. КО- 3, ФО- 3	Кремовый	2	160	
4	. КО- 4, ФО- 4	Бежевый	1	90	
5	. КО- 5, ФО- 5	Светлояркий	2	120	
6	. КО- 6, ФО- 6	Желтый	2	110	
7	. КО- 7, ФО- 7	Оранжевый	2	110	
8	. КО- 8, ФО- 8	Светлокоричневый . . .	1	90	
9	. КО- 9, ФО- 9	Темнокоричневый . . .	1	60	
10	. КО-10, ФО-10	Защитный	1	70	
11	. КО-11, ФО-11	Бирюзовый	1	100	
12	. КО-12, ФО-12	Оливковый	1	70	
13	. КО-13, ФО-13	Темнозеленый	1	75	
14	. КО-14, ФО-14	Светлозеленый	2	85	
15	. КО-15, ФО-15	Голубой	2	100	
16	. КО-16, ФО-16	Темносиний	1	60	
17	. КО-17, ФО-17	Светлосиний	2	80	
18	. КО-18, ФО-18	Сиреневый	2	100	
19	. КО-19, ФО-19	Бордо	2	90	
20	. КО-20, ФО-20	Вишневый	2	100	
21	. КО-21, ФО-21	Красный	2	130	
22	. КО-22, ФО-22	Розовый	2	150	
23	. КО-23, ФО-23	Светлосерый	2	100	
24	. КО-24, ФО-24	Серый	2	80	
25	. КО-25, ФО-25	Черный	1	25	
26	Эмаль АКС	Серебристый	1	30	Для наружных окрасок по металлу, дереву и штукатурке

Б. Краски эмалевые водоэмульсионные глифталевые

27	Эмаль № 151	Оливковый	1	70	
28	. № 152	Электрик	2	120	
29	. № 153	Серый	2	120	
30	. № 154	Бежевый	1	90	
31	. № 159	Зеленый	2	100	Только для внутрен- них окрасок по дереву и штукатурке

В. Краски эмалевые пентафталевые

32	Эмаль № 57	Кремовый	2	200	
33	. № 58	Голубой	2	120	
34	. № 59	Вишневый	2	100	
35	. № 60	Синий	2	100	
36	. № 61	Песочный	2	150	
37	. № 62	Желтый	2	180	
38	. № 63	Светлозеленый . . .	2	90	
39	. № 64	Серый	2	120	
40	. № 65	Темнозеленый . . .	2	80	
41	. № 66	Электрик	2	125	
42	. № 67	Красный	2	120	
43	. № 68	Черный	2	30	
44	. № 71	Бежевый		150	Только для высокока- чественных наружных окрасок по металлу, де- реву и штукатурке

Продолжение табл. 3

№ п/п	Вид и обозначение красок	Цвет	Число покры- тий до полной укрываемости	Укрываемость в г/м ² не более	Основное назначение
			а	б	в

Г. Краски эмалевые перхлорвиниловые
(ГОСТ 6993-54)

45	Эмаль ПХВ-1	Белый	2	800	Для ответственных на- ружных окрасок по за- грунтованному металлу, дереву и штукатурке, а также для кислотостой- ких и щелочестойких покрытий внутри поме- щений
46	• ПХВ-4	Бежевый	2	550	
47	• ПХВ-6	Желтый	2	550	
48	• ПХВ-10	Защитный	2	400	
49	• ПХВ-14	Зеленый	2	400	
50	• ПХВ-15	Голубой	2	400	
51	• ПХВ-21	Красный	2	400	
52	• ПХВ-23	Серый	2	400	
53	• ПХВ-24	Темносерый	2	400	
54	• ПХВ-26	Вишневый	2	350	

Д. Краски эмалевые строительные водоэмulsionные марки СЭМ
(ГОСТ 5787-51)

55	Эмаль № 2	Под слоновую кость	2	205	Только для внутрен- них окрасок по дереву и штукатурке
56	• № 3	Кремовый	2	205	
57	• № 4	Светлобежевый	2	205	
58	• № 8	Светлокоричневый	2	205	
59	• № 15	Светлоголубой	2	170	
60	• № 22	Розовый	2	210	
61	• № 24	Стальной	2	130	
62	• № 27	Фисташковый	2	160	
63	• № 40	Темнобежевый	2	135	
64	• № 150	Голубой	2	165	
65	• № 220	Темнорозовый	2	175	

Е. Краски эмалевые водоразбавляемые эмульсионные

66	Глифталевая ЭМА	Белый	2	200	Для внутренних окра- сок по дереву и штука- турке
67	Поливинилацетатная ПВА	—	2	160	
		Белый	2	250	
		—	2	180	

Ж. Краски эмалевые битумные

68	Краска Ал-177 (ГОСТ 5631-51)	Серебристый	1	30	Для покрытия кровель и наружных металлических конструкций
		—	—	—	

З. Грунтовки и шпаклевки

69	Грунтовка № 128 глифта- левая (ГОСТ 4056-48)	Коричневый	1	130	Для грунтовки по ме- таллу
70	Грунтовка казеиновокани- фольная (под нитролаки)	Светлый	1	70	
71	Шпаклевочная мастика № 1 и 2 для 1-го и 2-го слоев	От светлокрасного до темнокрасного	—	—	Только для внутрен- ней грунтовки по дере- ву и штукатурке и под имитационные покрытия
		—	—	—	

Продолжение табл. 3

№ п/п	Вид и обозначение красок	Цвет	Число покры- тий до полной	Укрывистость	Основное назначение
			а	б	
72	Шпаклевка ЛШ-1 и ЛШ-2 (лаковая)	—	—	—	ЛШ-1 для наружной и ЛШ-2 для внутренней шпаклевки по металлу, дереву и штукатурке

П р и м е ч а н и я. 1. Все эмалевые краски могут применяться также для альфрейно-живописных (декоративных) работ.
 2. Краска ПВА (поз. 67) для окрашивания проолифленных поверхностей не допускается.
 3. Для красок эмалевых перхлорвиниловых и грунтовок приведен предельный расход состава в $2/m^2$.

§ 7. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ КРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Нитроцеллюлозные красочные материалы, представляющие собой коллоидные растворы нитроцеллюлозы в смесях летучих органических растворителей с добавкой смол, пластификаторов и пигментов, надлежит подразделять на:

- нитрокраски (нитроэмали);
- нитросоставы (грунтовки, шпаклевки).

2. Нитрокраски, доведенные до рабочей вязкости растворителями, должны удовлетворять следующим общим требованиям:

- хорошо распыляться и наноситься на поверхности пульверизатором;
- высыхать в тонких слоях при температуре $20 \pm 2^\circ$ в течение не более 1 часа;
- давать ровную, глянцевую, прочную пленку.

П р и м е ч а н и е. Нитроглифталевые кистевые эмали должны высыхать в течение не более 3 час.

3. Нитрокраски при нанесении тонким слоем образуют покрытия, стойкие к действию света, слабых щелочей, кислот и атмосферных воздействий.

4. Нитроцеллюлозные красочные материалы надлежит применять для внутренних и наружных высококачественных окрасок по металлу, дереву и просохшей штукатурке в зданиях и сооружениях I и II классов во всех климатических поясах, кроме районов и помещений с температурой выше $+40^\circ$.

П р и м е ч а н и е. Окраску нитроэмалами ДМ и ДМО по металлу допускается производить только после огрунтовки металла масляными или глифталевыми грунтами, либо грунтом № 622.

5. Отдельные виды нитроцеллюлозных красочных материалов должны удовлетворять требованиям табл. 4 и применяться по указаниям этой таблицы.

Требования к нитроцеллюлозным красочным материалам и указания по их применению

Таблица 4

№ п/п	Вид и обозначение материалов	Число покрытий до полной укрывистости не- разбавленной краски в $2/m^2$ не менее	Основное назначение	
			а	б
1	Нитроэмали ДМО (ГОСТ 5406-50) и ДМ (густотерты): слоновой кости белая кремовая вишневая красная желтая защитная зеленая и темно- зеленая синяя и светло- синяя голубая коричневая табачная бежевая черная серая и темносерая малиновая	550 600 550 370 370 370 300 370 300 370 300 550 550 300 370 370	Для внутренних окрасок по загрун- тованному метал- лу, дереву и шту- катурке	
2	Нитроглифталевые эмали марки НКО (кистевые готовые к употреблению): № 3 кремовая	600	Для наружных и внутренних ок- расок по металлу, дереву и шту- катурке	

Продолжение табл. 4

№ п/п	Вид и обозначение материалов	Расход до полной украинистости не- разбавленной краски в 2/м ² не более	Основное назначение	
			а	б
	№ 4 бежевая	500		
	№ 5 светложел- тая	600		
	№ 6 желтая	400		
	№ 7 оранжевая	400		
	№ 8 светлоко- ричневая	450		
	№ 9 темноко- ричневая	300		
	№ 10 защитная	300		
	№ 11 бирюзовая	500		
	№ 12 оливковая	400		
	№ 13 темнозеле- ная	400		
	№ 14 светлозе- леная	400		
	№ 15 голубая	400		
	№ 16 темносиняя	300		
	№ 17 светлоси- няя	300		
	№ 18 сиреневая	400		
	№ 19 бордо	400		
	№ 20 вишневая	400		
	№ 21 красная	400		
	№ 22 розовая	550		
	№ 23 светлосе- рая	450		
	№ 24 серая	400		
	№ 25 черная	300		
	№ 26 красно-ко- ричневая	350		
	№ 27 фисташко- вая	500		
3	Нитроглифталевая эмаль алюминиевая (густотертая)	250	То же, что в поз. 2 „б“	
4	Авто-нитроэмаль (гу- стотертая): № 624а красная № 624с серая	300 300	То же, что в поз. 2 „б“	

Продолжение табл. 4

№ п/п	Вид и обозначение материалов	Расход до полной украинистости не- разбавленной краски в 2/м ² не более	Основное назначение	
			а	б
5	Грунтовка нитроцел- люзная № 622 серая (густотертая)	—	Для внутренних грунтовок по ме- таллу, дереву и штукатурке	
6	Грунт ДД-113 (гото- вый к употребле- нию)	400	Для наружных и внутренних грун- товок по дереву и штукатурке	
7	Шпаклевка нитроцел- люзная АШ-30 (густотертая) . .	—	Для наружных и внутренних шпак- левок по дереву и штукатурке	
8	Нитрошпаклевка МБШ (готовая к употреблению) . .	360	Для наружных и внутренних шпак- левок по дереву и штукатурке	
9	Грунты для имитации под породы дерева и другие материа- лы (густотертые): НГИ-1 под орех НГИ-4 под чина- ру НГИ-2 под крас- ное дерево . .	630 450 560	Для грунтовок по дереву	
10	Политура ВК-1 (го- тотовая к употребле- нию)	—	Для полировки по нитролаку ВК-1	

П р и м е ч а н и я. 1. Нитроэмали ДМ выпускаются всех цветов, за исключением малинового; нитроэмали ДМО белого, слоновой кости, светлозеленого, светло-коричневого, темнозеленого, светлосинего, вишневого и малинового цветов выпускаются по особым заказам.

2. Применение грунтов для имитации под породы дерева и другие материалы (поз. 9) в качестве обычной краски не допускается.

§ 8. КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ ФАСАДНЫЕ

1. Краски перхлорвиниловые фасадные, представляющие собой тонко перетертую смесь пигментов с перхлорвиниловым лаком, выпускаются в готовом к употреблению виде.

2. Краски должны удовлетворять следующим требованиям:

а) высыхать в тонких слоях при температуре $20 \pm 2^\circ$ в течение не более 4 час.;

б) расход краски при покрытии за два раза должен быть не более 500—600 г/м².

3. Краски перхлорвиниловые применяются для отделки кирпичных, бетонных и штукатур-

ных фасадов зданий при наличии прочного основания под окраску.

П р и м е ч а н и е. Внутренняя отделка зданий перхлорвиниловыми красками не допускается

§ 9. ЛАКИ

1. Лаки, представляющие собой растворы различных смол и препарированных растительных масел в органических летучих растворителях с добавкой сиккативов, пластификаторов и спирто-растворимых красителей или без них, надлежит подразделять на:

- а) масляно-смоляные;
- б) битумные;
- в) спиртовые;
- г) нитролаки.

2. Лаки должны удовлетворять следующим общим требованиям:

- а) обладать надлежащей рабочей вязкостью;
- б) давать ровную, гладкую, прочную, блестящую или матовую пленку.

3. Лаки применяются для защиты от коррозии или для улучшения декоративного качества поверхностей.

4. Отдельные виды лаков должны удовлетворять требованиям табл. 5 и применяться по указаниям этой таблицы.

Требования к лакам и указания по их применению

Таблица 5

№ п/п	Вид и обозначение лаков	Цвет	Срок отвердевания на контрольных образцах при $20 \pm 2^\circ$ в час		Основное назначение	Допускаемое применение
			а	б		

A. Лаки масляно-смоляные

1	Лак № 4с (ГОСТ 5470-50)	Светлый	36	Для внутренних покрытий по масляным краскам светлых тонов, по дереву светлых пород, по мебели и для отделочных работ внутри помещений	—
2	Лак № 4т (ГОСТ 5470-50)	Темный	36	То же, по темным породам дерева и по масляным краскам темных тонов	—
3	Лак № 5с (ГОСТ 5470-50)	Светлый	48	Для внутренних и наружных покрытий по масляным краскам светлых тонов, по дереву светлых пород, по мебели и для отделочных работ внутри помещений	—
4	Лак № 5т (ГОСТ 5470-50)	Темный	48	То же, по масляным краскам темных тонов, по дереву темных пород и для отделочных работ внутри помещений	—
5	Лак № 6с (ГОСТ 5470-50)	Светлый	48	Для наружных покрытий по масляным краскам светлых тонов	Для внутренних работ

Продолжение табл. 5.

№ п/п	Вид и обозначение лаков	Цвет	Срок отверде- ния на кон- трольных об- разцах при $20 \pm 2^\circ$ в час	Основное назначение		Допускаемое примечание
				а	б	
6	Лак № 6т (ГОСТ 5470-50)	Темный	48	То же, но по масляным кра- скам темных тонов		—
7	Лак № 7с (ГОСТ 5470-50)	Светлый	24	Для покрытий по металлу и дереву поверхностей, не подвергающихся атмосферным воздействиям		—
8	Лак № 7т (ГОСТ 5470-50)	Темный	24	То же, что в поз. 7 „в“		—
9	Лак № 8 (ГОСТ 5470-50)	Светлый	6	Для разведения бронзовых порошков при покрытии внут- ри помещений		—
10	Лак масляный № 17-а (ГОСТ 3862-47)	То же	48	Для лакировки внутренних деревянных конструкций и мелких металлических деталей		—
11	Лак шпаклевочный № 74 (ГОСТ 6807-53)	Темный	20	Для составления лаковых паст-подмазок, применяемых при выравнивании неглубоких изъянов (углублений, трещин и т. п.) и для наружных и внутренних шпаклевок		—
12	Лак шпаклевочный № 75 (ГОСТ 6807-53)	То же	24	То же, что в поз. 11 „в“		—
13	Лак пентафталевый № 170 (масляный)	То же	72	Для разведения пентафта- левых эмалей при покрытии предметов, подвергающихся атмосферным воздействиям		Для покрытия наружных дверей, лестничных пан- елей, балконных ре- шеток и для внут- ренних работ
14	Лак масляный № 331 „Мороз“	Светлоожел- тый	—	Для декоративной отделки предварительно окрашенных металлических и деревянных поверхностей		—
15	Лак кислотостойкий № 411 (ГОСТ 1347-41)	Черный	48	Для покрытия аккумулято- ров и их деталей, оборудова- ния и т. п.		—

Б. Лаки битумные

16	Лак битумный № 177 (ГОСТ 5631-51)	Черный	24	Для внутренних покрытий по дереву и металлу (за исключением отопительных приборов)		В смеси с алю- миниевой пудрой для окраски желез- ных кровель и на- ружных металли- ческих конструк- ций
----	--------------------------------------	--------	----	---	--	--

Продолжение табл. 5

№ п/п	Вид и обозначение лаков	Цвет	Срок отверде- ния на кон- трольных об- разцах при $20 \pm 2^\circ$ в час		Основное назначение	Допускаемое применение
			а	б		
17	Лак асфальтобитумный № 35 (ГОСТ 350-41)	Черный		24	Для покрытия металлических конструкций, не подвергающихся атмосферным воздействиям	
18	Лак асфальтобитумный № 350 (ГОСТ 350-41)	То же		24	То же, но для покрытий с меньшим сроком службы	Для покрытия сооружений канализации и водопровода
19	Лак масляный асфальтовый № 10 печной	То же		2 при 120°	Для покрытия кожухов железных печей (отвердевает при нагревании)	—
20	Лак каменноугольный марки А и Б (кузбасслак) (ГОСТ 1709-42)	То же		34—32	Для покрытия приборов канализации и водопровода и для окраски поверхностей, находящихся в земле или под водой	Лак марки А в смеси с алюминиевой пудрой для окраски наружных металлических конструкций

В. Лаки спиртовые и политуры

21	Лаки спиртовые мебельные: № 1 красный № 2 № 4	От светло- до темнокрас- ного Светлый Черный	4 4 4	Для покрытия изделий из дерева	—
22	Политуры спиртовые шеллачные: мутная № 13 светлая № 14 красная № 15 черная № 16	От светло- оранжевого до светлокоричневого От светло- до темнокоричневого Красно-малиновый Черный	— — — —	Для полировки деревянных поверхностей	—
23	Политуры спиртовые идитольные: светлая № 14 красная № 15 черная № 16	От светло- оранжевого до светлокоричневого От светло- до темнокрас- ного Черный	— — —	Для полировки деревянных изделий	Применяются как заменители спиртовых шеллачных политур

Продолжение табл. 5

№ п/п	Вид и обозначение лаков	Цвет	Срок отверде- ния на конт- рольных образ- цах при $20 \pm 2^\circ$ в час	Основное назначение	Допускаемое применение
			а	б	в

Г. Нитролаки

24	Лак нитроглифталевый мебельный № 754 (ГОСТ 4976-49)	Светлый	1	Для лакировки деревянных подготовленных поверхностей	В качестве связующего для краски с алюминиевой пудрой
25	Нитролак № 940	То же	1	Для лакировки деревянных поверхностей	То же, что в поз. 24 „г“
26	Нитролак № 930	То же	1	Для верхнего покрытия имитационной отделки под дерево	—
27	Лак нитроцеллюлозный АВ-4	То же	1	Для отделки поверхностей, окрашенных нитролаками за два раза	Для лакировки по дереву за два раза
28	Нитролак ВК-1	То же	1	То же, что в поз. 25 „в“	—

Примечания. 1. Лак битумный № 117 (поз. 16) и лак каменноугольный (поз. 20) для окраски кровель и других наружных конструкций без алюминиевой пудры не допускаются.

2. Лак нитроглифталевый мебельный № 754 (поз. 24), нитролак № 940 (поз. 25) и лак нитроцеллюлозный АВ-4 (поз. 27) требуют для доведения их до рабочей вязкости введения разбавителя РДВ, растворителя № 646 или № 647 (см. § 10 настоящей главы) в количестве от 10 до 40%.

§ 10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

Растворители и смывочные составы

1. Растворители и смывочные составы по основному назначению надлежит подразделять на:

- а) растворители для масляных лаков и красок;
- б) растворители для глифталевых, пентафталевых и битумных лаков и красок;
- в) растворители для нитроцеллюлозных и перхлорвиниловых лаков и красок;
- г) смывочные составы.

2. Растворители должны испаряться из лакокрасочного слоя в процессе его высыхания и не вступать во взаимодействие с лакокрасочными материалами или окрашиваемой поверхностью.

3. Смывочные составы должны разрушать старые красочные пленки, давая возможность легко удалять их механическим путем и не разрушая при этом очищаемой поверхности.

4. Растворители надлежит применять для разведения до рабочей вязкости лакокрасочных материалов, а смывочные составы — для удаления отвердевших красочных пленок по указаниям табл. 6.

Сиккативы

6. Сиккативы, представляющие собой растворы металлических солей жирных кислот в органических растворителях, изготавливаются следующих видов:

- а) сиккатив свинцово-марганцевый светлый № 63 (ГОСТ 1003-41);
- б) сиккатив свинцово-марганцевый темный № 64 (ГОСТ 1003-41);
- в) экстракт № 1 сиккатив светлый;
- г) экстракт № 1 сиккатив темный.

7. Сиккативы применяются в качестве добавки к олифам и масляным краскам при необходимости ускорить отвердевание их пленок.

Указания по применению растворителей и смывочных составов

Таблица 6

№ п/п	Вид и обозначение растворителей и смывочных составов	Основное назначение	
		а	Допускаемое применение
1	Бензин-растворитель для лакокрасочных материалов (уайт-спирит) (ГОСТ 3134-52)	Для разведения масляных красок, лаков и масляных эмалевых красок	Для разведения битумных лаков, глифталевых лаков и эмалевых красок (в количестве не более 10 %)
2	Скипидар (масло терпентинное) (ГОСТ 1571-42)	Для разведения битумных и глифталевых лаков и эмалевых красок	Для разведения масляных красок и масляных эмалевых красок
3	Сольвент каменноугольный, технический (ГОСТ 1928-50)	Для разведения перхлорвиниловых, глифталевых, пентафталевых, битумных лаков и эмалевых красок в смеси с бензин-растворителем	Для разведения масляных эмалевых красок и лаков в смеси с бензин-растворителем
3а	Тяжелый растворитель (кисиольная фракция)		
4	Разбавитель РДВ (ГОСТ 4399-48)	Для разведения нитролаков, нитрокрасок, нитрогрунтовок и нитрошпаклевок	—
5	Растворитель № 646 (ГОСТ 5630-51)		
6	Растворитель № 647 (ГОСТ 4005-48)	Для разведения нитролаков и нитрокрасок при особо ответственных работах	—
7	Растворитель № 648 (ГОСТ 4006-48)	Для опрыскивания шлифованной поверхности нитролаковой пленки	Для разведения нитролаков и нитрокрасок при окраске в условиях повышенной влажности
8	Растворитель № 649	Для разведения нитрокрасок марки НКО	—
9	Разжижитель Р-4	Для разведения до рабочей вязкости перхлорвиниловых лаков и эмалевых красок	—
10	Смывка обыкновенная СД (об)	Для разрушения старых пленок масляных красок и масляных эмалевых красок	—
11	Смывка специальная СД (сп)	Для разрушения старых пленок масляных лаков, нитролаков и нитрокрасок	—

Казеин технический кислотный

8. Казеин технический кислотный (ГОСТ 1211-41) должен полностью растворяться в слабых растворах щелочей: едкого натрия или калия, аммиака, буры, гидрата окиси кальция и др.

9. Казеин технический кислотный применяется для изготовления казеиновых kleев и казеиновых красочных составов.

Мыло хозяйственное

10. Мыло хозяйственное твердое (ГОСТ 437-41) применяется для изготовления kleевых грунтовок, шпаклевок и красочных составов, а также в качестве стабилизатора при изготовлении красочных эмульсий.

Купорос медный

11. Купорос медный (ГОСТ 2142-43) применяется для изготовления грунтов под kleевую окраску, выполняемую на животном или растительном kleе.

Приложение. Применение грунтовок с медным купоросом не допускается при механизированном нанесении грунтовки, а также для грунтовки поверхностей, окрашиваемых составами на казеиновом kleе.

Квасцы алюминиево-калиевые (технические)

12. Квасцы алюминиево-калиевые (технические) применяются для изготовления грунтовок под kleевую и известковую окраски, а также в качестве закрепляющей добавки к известковым красочным составам.

§ 11. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

1. Материалы для малярных работ при перевозке и хранении должны быть защищены от атмосферных воздействий и загрязнения.

2. Материалы для малярных работ надлежит перевозить в таре в крытых вагонах.

Примечание. Олифы, лаки масляные и битумные, растворители и смывочные составы допускается перевозить в вагонах-цистернах или в автоцистернах.

3. Материалы для малярных работ надле-

жит хранить в рассортированном виде в закрытых складах.

Примечания. 1. Краски казеиновые, силикатные и водоэмulsionные, kleй животный и мыла в зимнее время должны храниться в отапливаемых складах.

2. Нитрокраски, нитроэмали, нитросоставы, растворители и смывочные составы должны храниться в каменных неотапливаемых складах с соблюдением правил хранения опасных материалов.

Государственный комитет Совета Министров СССР
по делам строительства

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть 1

*Государственное издательство
литературы по строительству и архитектуре
Москва, Третьяковский пр., д. 1*

Специальный редактор канд. техн. наук Б. Н. Каuffman
Редакторы издательства: инж. Д. М. Тумаркин и И. С. Бородина
Технический редактор Л. Я. Медведев

Сдано в набор 16/IV-1955 г. Подписано в печать 26/VII-1955 г. Т-04595.
Бумага 84×108¹/₁₆—7,25 бум. л.—23,78 услов. печ. л. (24,65 уч.-изд. л.). Изд. № VI-811.
Тираж 100 000 экз. Заказ 600. Цена 12 р. 35 к. Переплет 3 руб.

Типография № 1 Государственного издательства литературы по строительству
и архитектуре, г. Владимир