

КТ-19.0-12.7-69	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ И ЛИНОЛЕУМА НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ	Разработана трестом "Мосоргстрой" ^{x)} с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса строительного производства	Наклейка линолеума	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строи- тельное производство
Входит в комплект карт КТ-19.0-12		Взамен КТ

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при наклейке линолеума на войлочной основе kleem "Бустилат".

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков наклеить за смену линолеум на площади 390 м² пола.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м ² полов	196	100
Затраты труда на 100 м ² полов, чел-час	4,1	8

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик синтетическими материалами IV разряда (O₁) - 1
облицовщик " " " III " (O₂) - 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Гребенка большая на удлиненной ручке для разравнивания клея	Чертеж № 1210 треста "Мосоргстрой"	1
Ведро	-	1
Щетка волосяная	-	2

^{x)} Москва, Б. Полянка, 51а.

КТ-19.0-12.7-69

2.3. Расход материалов на 100 м² покрытия пола

линолеума на войлочной основе, м ²	- 102
клей "Бустилат", кг	- 80

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До наклейки линолеума необходимо: хорошо просушить основание; заготовить полотнища линолеума, уложить их на пол и выдержать в раскатанном виде в течение 1-2 суток; подготовить требуемое количество клея.

3.2. Клей "Бустилат" доставляется на объект в закрытой таре. Хранят клей в помещении при температуре не ниже +10°C, перед употреблением его тщательно перемешивают.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по наклейке линолеума выполняют в следующем порядке: скатывают полотнища; наносят клей на основание; наклеивают полотнища.

4.2. Работы выполняют в два этапа: сначала приклеивают все полотнища в одной половине помещения, а затем в другой.

4.3. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операции	ВРЕМЯ, мин												Приоритет- тельность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220			
1	Скатывание полотнищ		0 ₁	0 ₂										24	48
2	Нанесение клея				0 ₁	0 ₂								45	90
3	Приклейка полотнищ						0 ₁	0 ₂						54	108
<i>Итого на 100 м² пола</i>															246

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

КТ-19.0-12.7-88

V. ПРИЕМЫ ТРУДА


№ по гра-
фике Наименование операций, их продолжительность^{x)}, исполнители и орудия труда;
характеристика приемов труда

- 1 СКАТЫВАНИЕ ПОЛОТНИЩ; 24 мин; О₁, О₂

Облицовщики скатывают все полотнища линолеума до середины помещения

- 2 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ; 45 мин; О₁, О₂; ГРЕБЕНКА, ВЕДРО


Облицовщик О₂ небольшими порциями выливает клей из ведра на основание



Облицовщик О₁ гребенкой разравнивает клей, формируя слой толщиной 0,6–0,7 мм. При этом он оставляет на продольных стыках полотнищ ненамазанные полосы шириной 8–10 см

- 3 ПРИКЛЕЙКА ПОЛОТНИЩ; 54 мин; О₁, О₂; ВОЛОСЯНЫЕ ЩЕТКИ

Облицовщики О₁ и О₂ раскатывают свернутую часть полотнища линолеума, плотно прижимая его к намазанному клеем основанию, а затем щеткой разглаживают полотнище от его середины к краям. Кромки полотнища шириной 8–10 см остаются неприклеенными



^{x)}На 100 м² пола.

КТ-19.0-12.7-69

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации
по организации труда рабочих
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР
с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманская, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1Уб

Тираж 3000 экз.;

Цена 7 коп.

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28