

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО  
9329-4—  
2010

# ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ИЗ АУСТЕНИТНЫХ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

## Технические условия

ISO 9329-4:1997  
Seamless steel tubes for pressure purposes —  
Technical delivery conditions —  
Part 4: Austenitic stainless steels  
(IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2012

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны», Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2010 г. № 907-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 9329-4:1997 «Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 4. Аустенитные коррозионно-стойкие стали» (ISO 9329-4:1997 «Seamless steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 4: Austenitic stainless steels»)

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (подраздел 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Обозначения . . . . .	4
4 Информация, предоставляемая заказчиком . . . . .	4
5 Технология производства . . . . .	5
6 Требования к материалу труб . . . . .	5
7 Размеры, масса и предельные отклонения . . . . .	11
8 Состояние поставки . . . . .	13
9 Контроль и испытания . . . . .	14
10 Маркировка . . . . .	21
11 Защита труб . . . . .	21
12 Документация . . . . .	21
13 Разногласия . . . . .	21
Приложение А (справочное) Длительная прочность аустенитных сталей при повышенных температурах . . . . .	22
Приложение В (справочное) Работа удара при пониженных температурах для труб в состоянии после термической обработки на твердый раствор . . . . .	25
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам) . . . . .	26

## Введение

В тексте настоящего стандарта по отношению к ИСО 9329-4:1997 изменены отдельные фразы, заменены некоторые термины и обозначения на их синонимы и эквиваленты с целью соблюдения норм русского языка и в соответствии с принятой в Российской Федерации терминологией и системой обозначений.

В том числе, в соответствии с традиционной национальной терминологией термин «герметичность» (leak-tightness) заменен термином «сплошность». В соответствии с ГОСТ 26877—91 термин «эксоцентриситет» заменен термином «разнотолщинность».

В соответствии с правилами оформления национальных стандартов согласно ГОСТ Р 1.7—2008 значения давления при испытании на сплошность указаны в единицах системы СИ.

В соответствии с принятой национальной системой обозначений заменены следующие обозначения:

- предела прочности на растяжение  $R_m$  на  $\sigma_B$ ;
- предела текучести (при непропорциональном удлинении 0,2 %)  $R_{p0,2}$  на  $\sigma_{0,2}$ ;
- предела текучести (при общем удлинении 1,0 %)  $R_{p1,0}$  на  $\sigma_{1,0}$ ;
- относительного удлинения после разрыва  $A$  на  $\delta$ .

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ИЗ АУСТЕНИТИЧНЫХ  
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Технические условия

Seamless tubes from austenitic high-alloy steels for pressure purposes. Specifications

Дата введения — 2012—03—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные трубы круглого поперечного сечения, изготовленные из аустенитных высоколегированных сталей.

Трубы предназначены для работы под давлением в условиях воздействия агрессивных сред при комнатной, пониженной или повышенной температурах, например в установках высокого давления, химических установках, парогенераторах и трубопроводных системах.

Трубы, изготовленные в соответствии с настоящим стандартом, могут соответствовать различным требованиям к свойствам при комнатной температуре, ударной вязкости при пониженных температурах и пределу текучести при повышенных температурах в зависимости от назначения и условий эксплуатации.

Пользователи настоящего стандарта также должны учитывать требования ИСО 1129, ИСО 2037, ИСО 6759, ИСО 7598. Трубы для котлов и сосудов высокого давления должны соответствовать требованиям ИСО/P 831 и ИСО 5730.

### Примечания

1 Термин «tube» является синонимом «pipe»; в национальной трубной промышленности в обоих случаях используют термин «труба».

2 Настоящий стандарт можно применять к трубам другого (некруглого) поперечного сечения. В этом случае следует применять требования к химическому составу и механическим свойствам труб настоящего стандарта. Остальные требования должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- обсадные, насосно-компрессорные, бурильные трубы и трубы для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности;
- трубы для транспортирования газа, воды и сточных вод.

Общие технические требования к трубам приведены в ИСО 404.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты:

ИСО 148:1989 Сталь. Испытание на удар по Шарпи (образцов с V-образным надрезом) [ISO 148:1989, Steel — Charpy impact test (V-notch)]<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Действует ИСО 148-1:2009 «Материалы металлические. Испытание на удар по Шарпи на маятниковом копре. Часть 1. Метод испытания».

## ГОСТ Р ИСО 9329-4—2010

ИСО 377-1:1989 Отбор и приготовление проб и образцов для испытаний из деформируемых сталей. Часть 1. Пробы и образцы для механических испытаний (ISO 377-1:1989, Selection and preparation of samples and test pieces of wrought steels — Part 1: Samples and test pieces for mechanical test)<sup>1)</sup>

ИСО 404:1992 Сталь и стальные заготовки. Общие технические условия поставки (ISO 404:1992, Steel and steel products — General technical delivery requirements)

ИСО 683-13:1986 Стали термообработанные, легированные и автоматные. Часть 13: Деформируемая коррозионно-стойкая сталь (ISO 683-13:1986, Heat treatable steels, alloy steels and free cutting steels — Part 13: Wrought stainless steels)<sup>2)</sup>

ИСО 783:1989 Материалы металлические. Прочность на разрыв при повышенной температуре (ISO 783:1989, Metallic materials — Tensile testing at elevated temperature)

ИСО/Р 831:1968 Котлы стационарные. Руководство по изготовлению (ISO/R 831:1968, Rules for construction of stationary boilers)<sup>3)</sup>

ИСО 1127:1992 Трубы из нержавеющей стали. Размеры, допуски и условная масса на единицу длины (ISO 1127:1992, Stainless steel tubes — Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length)

ИСО 1129:1980 Трубы стальные для бойлеров, перегревателей и теплообменников. Размеры, допуски и условные массы на единицу длины (ISO 1129:1980, Steel tubes for boilers, superheaters and heat exchangers — Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length)

ИСО 2037:1992 Трубы из нержавеющей стали для пищевой промышленности (ISO 2037:1992, Stainless steel tubes for the food industry)

ИСО 2566-2:1984 Сталь. Таблицы перевода величин относительного удлинения. Часть 2. Стали аустенитные (ISO 2566-2:1984, Steel — Conversion of elongation values — Part 2: Austenitic steels)

ИСО 3205:1976 Температуры, предпочтительные для проведения испытаний (ISO 3205:1976, Preferred test temperatures)

ИСО 3651-1:1976 Стали нержавеющие. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии. Часть 1. Аустенитные и ферритноаустенитные (дуплекс) нержавеющие стали. Коррозионное испытание в азотной кислоте посредством измерения потери массы (метод Хью) [ISO 3651-1:1976, Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels — Part 1: Austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels — Corrosion test in nitric acid medium by measurement of loss in mass (Huey test)]<sup>4)</sup>

ИСО 3651-2:1976 Стали нержавеющие. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии. Часть 2. Ферритные, аустенитные и ферритноаустенитные (дуплекс) нержавеющие стали. Коррозионное испытание в среде, содержащей серную кислоту (метод Штрауса) [ISO 3651-2:1976, Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels — Part 2: Ferritic, austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels — Corrosion test in media containing sulfuric acid (Strauss test)]<sup>5)</sup>

ИСО 4200:1991 Трубы стальные с гладкими концами, сварные и бесшовные. Общие таблицы размеров и масс на единицу мерной длины (ISO 4200:1991, Plain end steel tubes, welded and seamless — General tables of dimensions and masses per unit length)

ИСО/ТО 4949:1989 Наименования стали на основе буквенных символов (ISO/TR 4949:1989, Steel names based on letter symbols)<sup>6)</sup>

ИСО 5252:1991 Трубы стальные. Системы допусков (ISO 5252:1991, Steel tubes — Tolerance systems)

<sup>1)</sup> Действует ИСО 377:1997 «Сталь и стальные изделия. Расположение и приготовление испытуемых образцов и образцов для конкретных механических испытаний. Техническая поправка 1».

<sup>2)</sup> Отменен без замены

<sup>3)</sup> Отменен без замены.

<sup>4)</sup> Действует ИСО 3651-1:1998 «Стали нержавеющие. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии. Часть 1. Аустенитные и ферритноаустенитные (дуплекс) нержавеющие стали. Коррозионное испытание в азотной кислоте посредством измерения потери массы (метод Хью)».

<sup>5)</sup> Действует ИСО 3651-2:1998 «Стали нержавеющие. Определение стойкости к межкристаллитной коррозии. Часть 2. Ферритные, аустенитные и ферритноаустенитные (дуплекс) нержавеющие стали. Коррозионное испытание в среде, содержащей серную кислоту (метод Штрауса)».

<sup>6)</sup> Действует ИСО 4949:2003 «Наименования стали на основе буквенных символов».

ИСО 5730:1992 Котлы стационарные с дымогарными трубами сварной конструкции (кроме водотрубных котлов) [ISO 5730:1992, Stationary shell boilers of welded construction (other than water-tube boilers)<sup>1)</sup>]

ИСО 6759:1980 Трубы стальные бесшовные из нержавеющей стали для теплообменников (ISO 6759:1980, Seamless steel tubes for heat exchangers)

ИСО 6761:1981 Трубы стальные. Разделка концов труб и фитингов под сварку (ISO 6761:1981, Steel tubes — Preparation of ends of tubes and fitting for welding)

ИСО 6892-1:1984 Материалы металлические. Испытание на растяжение при температуре окружающей среды (ISO 6892-1:1984, Metallic materials — Tensile testing)<sup>2)</sup>

ИСО 7438:1985 Материалы металлические. Испытание на изгиб (ISO 7438:1985, Metallic materials — Bend test)<sup>3)</sup>

ИСО 7598:1988 Трубы из коррозионно-стойкой стали для нарезки резьбы по ИСО 7-1 (ISO 7598:1988, Stainless steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1)

ИСО 8492:1986 Материалы металлические. Трубы. Испытание на сплющивание (ISO 8492:1986, Metallic materials — Tube — Flattening test)<sup>4)</sup>

ИСО 8493:1986 Материалы металлические. Трубы. Испытание на раздачу (ISO 8493:1986, Metallic materials — Tube — Drift expanding test)<sup>5)</sup>

ИСО 8495:1986 Материалы металлические. Трубы. Испытание на развальцовку кольца (ISO 8495:1986, Metallic materials — Tube — Ring expanding test)<sup>6)</sup>

ИСО 8496:1986 Материалы металлические. Трубы. Испытание на растяжение кольца (ISO 8496:1986, Metallic materials — Tube — Ring tensile test)<sup>7)</sup>

ИСО 9302:1994 Трубы стальные бесшовные и сварные (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) напорные. Электромагнитный метод контроля герметичности (ISO 9302:1994, Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for pressure purposes — Electromagnetic testing for verification of hydraulic leak-tightness)

ИСО 9303:1989 Трубы стальные бесшовные и сварные (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) напорные. Ультразвуковой контроль всей периферийной поверхности для обнаружения продольных несовершенств (ISO 9303:1989, Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for pressure purpose — Full peripheral ultrasonic testing for the detection of longitudinal imperfections)

ИСО 9305:1989 Трубы стальные бесшовные напорные. Ультразвуковой контроль всей периферийной поверхности для обнаружения поперечных несовершенств (ISO 9305:1989, Seamless steel tubes for pressure purposes — Full peripheral ultrasonic testing for the detection of transverse imperfections)

ИСО/ТС 9769:1991 Сталь и чугун. Обзор существующих методов анализа (ISO/TR 9769:1991, Steel and iron — Review of available methods of analysis)

ИСО 10332:1994 Трубы стальные бесшовные и сварные (кроме труб, полученных дуговой сваркой под флюсом) напорные. Ультразвуковой контроль для проверки герметичности (ISO 10332:1994, Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for pressure purposes — Ultrasonic testing for the verification of hydraulic leak-tightness)

ИСО 10474:1991 Сталь и стальные изделия. Документы о контроле (ISO 10474:1991, Steel and steel products — Inspection documents)

ИСО 11496:1993 Трубы стальные бесшовные и сварные напорные. Ультразвуковой контроль концов труб для обнаружения сплошных несовершенств (ISO 11496:1993, Seamless and welded steel tubes for pressure purposes — Ultrasonic testing of tube ends for the detection of laminar imperfections)

ИСО 14284:1996 Сталь и чугун. Отбор и приготовление образцов для определения химического состава (ISO 14284:1996, Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition)

1) Отменен без замены.

2) Действует ИСО 6892-1:2009 «Материалы металлические. Испытание на растяжение. Часть 1. Испытание при температуре окружающей среды».

3) Действует ИСО 7438:2005 «Материалы металлические. Испытания на изгиб».

4) Действует ИСО 8492:1998 «Материалы металлические. Трубы. Испытание на сплющивание».

5) Действует ИСО 8493:1998 «Материалы металлические. Трубы. Испытание на раздачу».

6) Действует ИСО 8495:1998 «Материалы металлические. Трубы. Испытание на развальцовку кольца».

7) Действует ИСО 8496:1998 «Материалы металлические. Трубы. Испытание на растяжение кольца».

### 3 Обозначения

#### 3.1 Обозначения размеров труб

$D$  — наружный диаметр;  
 $d(D)$  — внутренний диаметр;  
 $t(T)$  — толщина стенки.

#### 3.2 Обозначения предельных отклонений размеров труб

Обозначения предельных отклонений размеров труб соответствуют обозначениям, принятым в ИСО 5252.

#### 3.3 Обозначения, используемые при описании испытаний

3.3.1 Обозначения, используемые при описании испытания на растяжение, — по ИСО 6892.

3.3.2 Обозначения, используемые при описании испытания на сплющивание:

$H$  — расстояние между сплющающими поверхностями;  
 $a(K)$  — коэффициент деформации.

3.3.3 Обозначения, используемые при описании испытания гидростатическим давлением:

$P(p_t)$  — испытательное давление;

$S$  — допускаемое напряжение в стенке трубы при испытании.

### 4 Информация, предоставляемая заказчиком

#### 4.1 Обязательная информация

В заказе на трубы заказчик должен указать:

- наименование изделия — труба;
- обозначение стандарта на размеры;
- размеры (наружный диаметр и толщину стенки или, если согласовано между изготовителем и заказчиком, внутренний диаметр и толщину стенки) в миллиметрах (7.1);
- длину (7.2);
- предельные отклонения длины для труб мерной длины, превышающей 12 м (7.3.2);
- обозначение настоящего стандарта;
- марку стали (таблица 1);
- категорию испытаний (9.2);
- тип документа о приемочном контроле (9.1 и раздел 12).

#### 4.2 Дополнительная информация

В заказе на трубы, поставляемые в соответствии с требованиями настоящего стандарта, заказчик может указать следующие дополнительные требования, предварительно согласовав их с изготовителем:

- способ выплавки стали (5.1);
- термическую обработку в процессе горячей деформации труб [5.3.1, перечисление б)];
- специальные предельные отклонения наружного диаметра и толщины стенки (отличающиеся от указанных в таблицах 5 и 6);
- проведение испытаний механических свойств на образцах, термически обработанных по специальному режиму (6.2.1);
- выполнение фаски на концах труб (8.2);
- специальные требования к прямолинейности труб (8.1.7);
- тип поверхности (8.1.1 и таблица 7);
- контроль химического состава труб (9.3);
- определение предела текучести при повышенной температуре, нормы предела текучести, отбора образцов и температуру испытания (9.4.2);
- гидростатическое испытание сплошности (9.5);
- испытание на ударный изгиб при комнатной температуре (9.9.5.1);
- испытание на ударный изгиб при пониженной температуре (9.4.3 и 9.9.5.2);

- специальные требования к маркировке (10.3);
- неразрушающий контроль для выявления поперечных дефектов (9.9.8.2, для категории испытаний II);
  - неразрушающий контроль концов труб для выявления расслоений (9.9.8.3);
  - испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии (6.4);
  - нанесение штрихового кода (10.1);
  - нанесение специального защитного покрытия (раздел 11).

#### 4.3 Пример обозначения труб в заказе

Пример обозначения бесшовных труб размерами, соответствующими ИСО 1127, наружным диаметром 168,3 мм, толщиной стенки 4 мм, мерной длиной 6 м, из стали марки X 6 CrNiNb 18 11 и с поверхностью типа HFS2, подвергнутых приемо-сдаточным испытаниям категории I, с прилагаемым документом о приемочном контроле типа 3.1.В по ИСО 10474:

**Труба ИСО 1127 — 168,3 × 4 — 6 — ГОСТ Р ИСО 9329-4 — X 6 CrNiNb 18 11 — HFS2 — I — ИСО 10474 3.1.В**

### 5 Технология производства

#### 5.1 Способ выплавки стали

По требованию заказчику должна быть предоставлена информация о способе выплавки стали.

**П р и м е ч а н и е** — Стали могут быть разлиты в слитки, заготовки или получены другим способом, приводящим к аналогичным результатам. При непрерывной разливке сталей различных марок должен быть идентифицирован и полностью удален переходный участок металла. Удаление переходного участка должно быть проведено в соответствии с установленной процедурой, обеспечивающей разделение марок стали.

#### 5.2 Способ производства труб

Трубы изготавливают бесшовными способами горячей или холодной деформации или комбинацией этих способов.

Термины «горячедеформированные» и «холоднодеформированные» применяют по отношению к состоянию труб до термической обработки, проводимой в соответствии с 5.3.

Если не согласовано иное, способ производства труб выбирает изготавитель.

#### 5.3 Термическая обработка и условия поставки

5.3.1 Трубы поставляют термически обработанными по всей длине (таблица 3) в одном из следующих состояний:

а) в состоянии после термической обработки на твердый раствор;

б) по согласованию между изготавителем и заказчиком в состоянии после термической обработки в процессе горячей деформации, если трубы подвергались деформации в интервале температур обработки на твердый раствор, указанных в таблице 3, и ускоренному охлаждению (4.2).

5.3.1.1 Тип и состояние поверхности труб указаны в таблице 7. Тип поверхности труб выбирает заказчик (4.2 и таблица 7).

5.3.2 Термическая обработка на твердый раствор заключается в равномерном нагреве труб до температуры, находящейся в пределах интервала, указанного в таблице 3, и последующем ускоренном охлаждении.

**П р и м е ч а н и е** — В случае проведения последующей горячей обработки труб, например горячей гибки, для предотвращения значительного изменения свойств стали может быть проведена дополнительная обработка, например стабилизирующий отжиг.

### 6 Требования к материалу труб

#### 6.1 Химический состав

##### 6.1.1 Анализ плавки

Химический состав стали, определяемый по результатам анализа плавки, должен соответствовать указанному в таблице 1.

Ф Таблица 1 — Химический состав сталей по анализу плавки

Марка стали <sup>1)</sup>	Массовая доля элементов, % <sup>2)</sup>									
	С	Si, не более	Mn, не более	P, не более	S, не более	Cr	Mo	Ni	Прочие	
X 2 CrNi 18 10	Не более 0,030	1,00	2,00	0,040	0,030	17,00 — 19,00	—	9,00 — 12,00	—	
X 5 CrNi 18 9	Не более 0,07	1,00	2,00	0,040	0,030	17,00 — 19,00	—	8,00 — 11,00	—	
X 7 CrNi 18 9	0,04 — 0,10	1,00	2,00	0,040	0,030	17,00 — 19,00	—	8,00 — 11,00	—	
X 6 CrNiNb 18 11	Не более 0,08	1,00	2,00	0,040	0,030	17,00 — 19,00	—	9,00 — 13,00	Nb: 10 × % С — 1,00 <sup>3)</sup>	
X 7 CrNiNb 18 11	0,04 — 0,10	1,00	2,00	0,040	0,030	17,00 — 19,00	—	9,00 — 13,00	Nb: 10 × % С — 1,20 <sup>3)</sup>	
X 6 CrNiTi 18 10	Не более 0,08	1,00	2,00	0,040	0,030	17,00 — 19,00	—	9,00 — 12,00	Ti: 5 × % С — 0,80	
X 7 CrNiTi 18 10	0,04 — 0,10	1,00	2,00	0,040	0,030	17,00 — 19,00	—	9,00 — 12,00	Ti: 5 × % С — 0,80	
X 2 CrNiMo 17 12	Не более 0,030	1,00	2,00	0,040	0,030	16,50 — 18,50	2,00 — 2,50	11,00 — 14,00	—	
X 2 CrNiMo 17 13	Не более 0,030	1,00	2,00	0,040	0,030	16,50 — 18,50	2,50 — 3,00	11,50 — 14,50	—	
X 5 CrNiMo 17 12	Не более 0,07	1,00	2,00	0,040	0,030	16,50 — 18,50	2,00 — 2,50	10,50 — 13,50	—	
X 7 CrNiMo 17 12	0,04 — 0,10	1,00	2,00	0,040	0,030	16,50 — 18,50	2,00 — 2,50	10,50 — 13,50	—	
X 7 CrNiMoB 17 12	0,04 — 0,10	1,00	2,00	0,040	0,030	16,50 — 18,50	2,00 — 2,50	10,50 — 13,50	B: 0,001 — 0,005	
X 6 CrNiMoTi 17 12	Не более 0,08	1,00	2,00	0,040	0,030	16,50 — 18,50	2,00 — 2,50	11,00 — 14,00	Ti: 5 × % С — 0,80	
X 6 CrNiMoNb 17 12	Не более 0,08	1,00	2,00	0,040	0,030	16,50 — 18,50	2,00 — 2,50	11,00 — 14,00	Nb: 10 × % С — 1,00 <sup>3)</sup>	
X 5 CrNiMo 17 13	Не более 0,07	1,00	2,00	0,040	0,030	16,50 — 18,50	2,50 — 3,00	11,00 — 14,00	—	
X 2 CrNiN 18 10	Не более 0,030	1,00	2,00	0,040	0,030	17,00 — 19,00	—	8,50 — 11,50	N: 0,12 — 0,22	
X 2 CrNiMoN 17 13	Не более 0,030	1,00	2,00	0,040	0,030	16,50 — 18,50	2,50 — 3,00	11,50 — 14,50	N: 0,12 — 0,22	

1) Обозначения приведены в соответствии с правилами, установленными в ИСО/ТО 4949.

2) Элементы, не указанные в настоящей таблице, не должны добавляться в сталь без согласия заказчика, если они не являются технологически необходимыми. В особых случаях, если заказчик считает, что массовые доли элементов, не включенных в настоящую таблицу, важны для обеспечения механических и технологических свойств стали в предполагаемых условиях ее применения, допустимые массовые доли таких элементов при анализе плавки должны быть указаны в заказе. Анализ стали по указанным элементам проводят по согласованию между изготовителем и заказчиком.

3) Допускается легирование стали tantalом вместо ниобия.

### 6.1.2 Анализ изделия

По требованию заказчика химический состав стали, определяемый по результатам анализа металла труб (9.3), должен соответствовать указанному в таблице 1 с учетом предельных отклонений анализа плавки, указанных в таблице 2.

Таблица 2 — Предельные отклонения химического состава стали от указанного в таблице 1

В процентах

Химический элемент	Массовая доля элементов, установленная для анализа плавки	Предельное отклонение
C	До 0,030 включ. От 0,030 до 0,10 включ.	+ 0,005 ± 0,01
Si	Не более 1,00	+ 0,05
Mn	Не более 2,00	+ 0,05
P	Не более 0,040	+ 0,005
S	Не более 0,030	+ 0,003
Cr	Не более 19,0	± 0,20
Mo	Не более 3,00	± 0,08
N	Не более 0,22	± 0,02
Nb	Не более 1,20	± 0,05
Ni	Не более 14,50	+ 0,15
Ti	Не более 0,80	± 0,15
B	Не более 0,005	± 0,0001

В пределах одной плавки для одного элемента допускается отклонение только по верхнему или только по нижнему из заданных пределов. Одновременное отклонение по верхнему и нижнему пределам не допускается.

Если установлено только плюсовое отклонение, минусовое отклонение не допускается.

### 6.2 Механические и технологические свойства

#### 6.2.1 Свойства труб при комнатной температуре

Механические и технологические свойства труб, определенные при комнатной температуре (23 ± 5) °С по ИСО 3205, должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3 — Механические свойства при комнатной температуре аустенитных сталей в состоянии после термической обработки на твердый раствор, режимы термической обработки и коррозионная стойкость (для толщины стенки 50 мм и менее<sup>1)</sup>)

Марка стали	Испытание на растяжение					Испытание на ударный изгиб	
	Предел текучести, Н/мм <sup>2</sup> , не менее		Предел прочности σ <sub>в</sub> , Н/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение δ, %, не менее		Работа удара KV, Дж, не менее	
	σ <sub>0,2</sub>	σ <sub>1,0</sub>		Продольный образец <sup>2)</sup>	Поперечный образец <sup>2)</sup>	Продольный образец <sup>2), 3)</sup>	Поперечный образец <sup>2)</sup>
X 2 CrNi 18 10	180	215	480 — 680	40	35	85	55
X 5 CrNi 18 9	195	230	500 — 700	40	35	85	55
X 7 CrNi 18 9	195	230	490 — 690	40	35	85	55
X 6 CrNiNb 18 11	205	240	510 — 740	40	35	85	55
X 7 CrNiNb 18 11	205	240	510 — 740	40	35	85	55
X 6 CrNiTi 18 10	175	210	490 — 690	40	35	85	55
X 7 CrNiTi 18 10	175	210	490 — 690	40	35	85	55

ГОСТ Р ИСО 9329-4—2010

Продолжение таблицы 3

Марка стали	Испытание на растяжение					Испытание на ударный изгиб	
	Предел текучести, Н/мм <sup>2</sup> , не менее		Предел прочности $\sigma_b$ , Н/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение $\delta$ , %, не менее		Работа удара KV, Дж, не менее	
	$\sigma_{0,2}$	$\sigma_{1,0}$		Продольный образец <sup>2)</sup>	Поперечный образец <sup>2)</sup>	Продольный образец <sup>2), 3)</sup>	Поперечный образец <sup>2)</sup>
X 2 CrNiMo 17 12	190	225	490 — 690	40	35	85	55
X 2 CrNiMo 17 13	190	225	490 — 690	40	35	85	55
X 5 CrNiMo 17 12	205	240	510 — 710	40	35	85	55
X 7 CrNiMo 17 12	205	240	510 — 710	40	35	85	55
X 7 CrNiMoB 17 12	205	240	510 — 710	40	35	85	55
X 6 CrNiMoTi 17 12	210 <sup>11)</sup>	245 <sup>11)</sup>	510 — 710 <sup>11)</sup>	40	35	85	55
X 6 CrNiMoNb 17 12	215	250	510 — 740	40	35	85	55
X 5 CrNiMo 17 13	205	240	510 — 710	40	35	85	55
X 2 CrNiN 18 10	270	305	580 — 780	40	35	85	55
X 2 CrNiMoN 17 13	280	315	580 — 780	40	35	85	55

Продолжение таблицы 3

Марка стали	Испытание на сплющивание	Испытание на раздачу			Рекомендуемые режимы термообработки			Стойкость к межкристаллитной коррозии <sup>9)</sup>
		Увеличение D для d/D, %			Обозначение <sup>4)</sup>	Температура обработки на твердый раствор <sup>5), 6), 7)</sup> , °C	Охлаждение <sup>8)</sup>	
	Коэффициент деформации $\alpha$	До 0,6 включ.	Св. 0,6 до 0,8 включ.	Св. 0,8				
X 2 CrNi 18 10	0,09	9	15	17	Q	1000 — 1100 <sup>10)</sup>	w, a	g
X 5 CrNi 18 9	0,09	9	15	17	Q	1000 — 1100 <sup>10)</sup>	w, a	g <sup>10)</sup>
X 7 CrNi 18 9	0,09	9	15	17	Q	1050 — 1120	w, a	N/A
X 6 CrNiNb 18 11	0,09	9	15	17	Q	1020 — 1120 <sup>10)</sup>	w, a	g
X 7 CrNiNb 18 11	0,09	9	15	17	Q	1050 — 1120	w, a	N/A
X 6 CrNiTi 18 10	0,09	9	15	17	Q	1020 — 1120 <sup>10)</sup>	w, a	g
X 7 CrNiTi 18 10	0,09	9	15	17	Q	1050 — 1120	w, a	N/A
X 2 CrNiMo 17 12	0,09	9	15	17	Q	1020 — 1120 <sup>10)</sup>	w, a	g
X 2 CrNiMo 17 13	0,09	9	15	17	Q	1020 — 1120 <sup>10)</sup>	w, a	g
X 5 CrNiMo 17 12	0,09	9	15	17	Q	1020 — 1120 <sup>10)</sup>	w, a	g <sup>11)</sup>
X 7 CrNiMo 17 12	0,09	9	15	17	Q	1050 — 1120	w, a	N/A
X 7 CrNiMoB 17 12	0,09	9	15	17	Q	1050 — 1120	w, a	N/A
X 6 CrNiMoTi 17 12	0,09	9	15	17	Q	1020 — 1120 <sup>10)</sup>	w, a	g
X 6 CrNiMoNb 17 12	0,09	9	15	17	Q	1020 — 1120 <sup>10)</sup>	w, a	g
X 5 CrNiMo 17 13	0,09	9	15	17	Q	1020 — 1120 <sup>10)</sup>	w, a	g
X 2 CrNiN 18 10	0,09	9	15	17	Q	1000 — 1100 <sup>10)</sup>	w, a	g
X 2 CrNiMoN 17 13	0,09	9	15	17	Q	1020 — 1120 <sup>10)</sup>	w, a	g

Окончание таблицы 3

- 1) При толщине стенки более 50 мм значения должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком.
- 2) Продольный образец — ось образца параллельна оси трубы; поперечный образец — ось образца перпендикулярна к оси трубы.
- 3) Применим, если поперечный образец не может быть изготовлен (9.4.1.5.5).
- 4) Q — термическая обработка на твердый раствор.
- 5) Рекомендуемые значения, кроме случаев, когда требуется испытание контрольных образцов.
- 6) При термической обработке в печи непрерывного действия температуру печи рекомендуется поддерживать близкой к верхней границе установленного интервала.
- 7) Допускается не проводить термическую обработку на твердый раствор, если при горячей деформации и последующем охлаждении все требования к механическим свойствам и коррозионной стойкости труб будут соответствовать установленным.
- 8) w — вода; a — воздух, ускоренное охлаждение.
- 9) При проведении испытания в соответствии с ИСО 3651-2: g — до температуры, указанной в графе «Предельная температура, °С» таблицы 4. Испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии не применимо (N/A) для сталей, предназначенных для работы при повышенных температурах.
- 10) Если предполагается термическая обработка труб после поставки, рекомендуется применять температуры, близкие к нижней границе интервала. Если во время горячей деформации температура не опускается ниже установленной нижней границы, повторную термическую обработку рекомендуется проводить при следующих температурах: 980 °С — для сталей, не содержащих молибден; 1000 °С — для сталей с массовой долей молибдена, равной или менее 3%; 1020 °С — для сталей с массовой долей молибдена более 3%.
- 11) Только для труб толщиной стенки не более 6 мм.

**П р и м е ч а н и е** — Если после поставки труб предполагается проведение термической обработки труб, отличающейся от установленной в настоящем стандарте, или дополнительной термообработки (что может оказывать воздействие на механические свойства труб), по требованию заказчика должны быть проведены дополнительные механические испытания труб на образцах, термически обработанных по режимам, отличающимся от указанных в таблице 3. Режимы термической обработки образцов и механические свойства, полученные при этих испытаниях, должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком.

### 6.2.2 Свойства труб при повышенной температуре

6.2.2.1 Пределы текучести  $\sigma_{0,2}$  и  $\sigma_{1,0}$  металла труб при повышенной температуре должны быть не менее указанных в таблице 4.

→ Таблица 4 — Предел текучести при повышенных температурах для труб в состоянии после термической обработки на твердый раствор и предельная температура, до которой трубы обладают стойкостью к межкристаллитной коррозии (для труб толщиной стенки 50 мм и менее)<sup>1)</sup>

Марка стали	$\sigma_{0,2}^{2)}, \text{Н/мм}^2$ , при температуре, $^{\circ}\text{C}$ , не менее												$\sigma_{1,0}^{2)}, \text{Н/мм}^2$ , при температуре, $^{\circ}\text{C}$ , не менее												Предельная температура <sup>3)</sup> , $^{\circ}\text{C}$
	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600					
X 2 CrNi 18 10	116	104	96	88	84	81	78	76	74	72	150	137	128	122	116	110	108	106	102	100	350				
X 5 CrNi 18 9	126	114	106	98	93	89	86	84	81	79	160	147	139	132	125	120	117	115	112	109	300 <sup>4)</sup>				
X 7 CrNi 18 9	126	114	106	98	93	89	86	84	81	79	160	147	139	132	125	120	117	115	112	109	—				
X 6 CrNiNb 18 11	162	153	147	139	133	129	126	124	122	121	192	182	172	166	162	159	157	155	153	151	400				
X 7 CrNiNb 18 11	162	153	147	139	133	129	126	124	122	121	192	182	172	166	162	159	157	155	153	151	—				
X 6 CrNiTi 18 10	149	144	139	135	129	124	119	116	111	108	179	172	164	158	152	148	143	140	138	135	400				
X 7 CrNiTi 18 10	123	117	114	110	105	100	95	93	90	88	155	147	141	133	129	126	121	118	116	115	—				
X 2 CrNiMo 17 12	130	120	109	101	96	90	87	84	81	79	161	149	139	133	127	123	119	115	112	110	400				
X 2 CrNiMo 17 13	130	120	109	101	96	90	87	84	81	79	161	149	139	133	127	123	119	115	112	110	400				
X 5 CrNiMo 17 12	144	132	121	113	107	101	98	95	92	90	172	159	150	143	137	133	129	125	121	119	300 <sup>4)</sup>				
X 7 CrNiMo 17 12	144	132	121	113	107	101	98	95	92	90	172	159	150	143	137	133	129	125	121	119	—				
X 7 CrNiMoB 17 12	144	132	121	113	107	101	98	95	92	90	172	159	150	143	137	133	129	125	121	119	—				
X 6 CrNiMoTi 17 12	(148)	(137)	(126)	(117)	(111)	(105)	(102)	(99)	(95)	(93)	(183)	(169)	(159)	(152)	(147)	(142)	(138)	(133)	(129)	(127)	400				
X 6 CrNiMoNb 17 12	(153)	(141)	(130)	(121)	(115)	(109)	(106)	(102)	(99)	(97)	(186)	(172)	(163)	(155)	(150)	(145)	(141)	(136)	(132)	(130)	400				
X 5 CrNiMo 17 13	144	132	121	113	107	101	98	95	92	90	172	159	150	143	137	133	129	125	121	119	300 <sup>4)</sup>				
X 2 CrNiN 18 10	169	155	143	135	129	123	119	115	113	110	201	182	172	163	156	149	144	140	136	131	400				
X 2 CrNiMoN 17 13	178	164	154	146	140	136	132	129	126	124	208	192	180	172	166	161	157	152	149	144	400				

1) При толщине стенки более 50 мм значения должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком и указаны в заказе на поставку труб.

2) Значения, указанные в круглых скобках, определены по зависимостям, полученным методом регрессионного анализа кривых упрочнения подобных сталей.

3) До этих температур на протяжении 100000 ч материал обладает стойкостью к межкристаллитной коррозии, при испытании в соответствии с ИСО 3651-1, ИСО 3651-2.

4) Только для труб толщиной стенки не более 6 мм.

Приложение — Пределы текучести  $\sigma_{0,2}$  и  $\sigma_{1,0}$  определяют по требованию заказчика в соответствии с 9.4.2.

6.2.2.2 Длительная прочность металла труб для справки указана в таблице А.1 (приложение А).

#### 6.2.3 Свойства труб при пониженной температуре

Минимальные значения работы удара и температура испытаний должны быть согласованы и указаны в заказе.

Работа удара при пониженных температурах испытаний для справки указана в таблице В.1 (приложение В).

П р и м е ч а н и е — Работу удара определяют по требованию заказчика в соответствии с 9.4.2 для сталей марок, указанных в таблице В.1 (приложение В).

### 6.3 Свариваемость

Стали для производства труб, поставляемых по настоящему стандарту, считаются пригодными для сварки. Однако заказчик должен учитывать, что поведение стали при сварке и после нее зависит не только от свойств стали, но и в значительной степени от условий и технологии сварки, а также от предполагаемого использования изделий из поставляемых труб.

### 6.4 Коррозионная стойкость

6.4.1 Настоящий стандарт устанавливает требования по стойкости металла труб к межкристаллитной коррозии и не рассматривает другие виды коррозии или воздействие коррозионных сред.

6.4.2 Проведение специальных испытаний коррозионной стойкости должно быть согласовано между изготовителем и заказчиком в заказе. При этом должны быть согласованы условия испытаний и оценка результатов.

Требования по стойкости металла труб к межкристаллитной коррозии должны быть согласованы, например на основе ИСО 3651-1 или ИСО 3651-2.

6.4.3 При проведении испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии по ИСО 3651-2 (9.4.4, 9.9.6) следует применять значения, указанные в таблице 3.

Предельные температуры, до которых трубы обладают стойкостью к межкристаллитной коррозии, для справки указаны в таблице 4.

## 7 Размеры, масса и предельные отклонения

### 7.1 Диаметр, толщина стенки и масса труб

Наружный диаметр, толщина стенки и масса 1 м труб, поставляемых по настоящему стандарту, должны соответствовать ИСО 1127 и ИСО 4200.

П р и м е ч а н и е — В национальной промышленности Российской Федерации стандартизованные значения наружного диаметра и толщины стенки труб приведены в ГОСТ 9940<sup>1)</sup> для горячедеформированных труб, в ГОСТ 9941<sup>2)</sup> — для холоднодеформированных труб.

Для труб специального назначения наружный диаметр, толщина стенки и масса 1 м труб должны соответствовать ИСО 1129, ИСО 2037, ИСО 6759.

По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы могут быть изготовлены по внутреннему диаметру и толщине стенки. В этом случае размеры и их предельные отклонения должны быть согласованы и указаны в заказе.

### 7.2 Длина

7.2.1 Трубы изготавливают немерной (7.2.2) или мерной (7.2.3) длины в соответствии с требованиями заказа.

7.2.2 Трубы немерной длины изготавливают длиной в пределах от 2 до 7 м.

7.2.3 Трубы мерной длины изготавливают с предельными отклонениями длины, указанными в 7.3.2.

<sup>1)</sup> ГОСТ 9940—81 «Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия».

<sup>2)</sup> ГОСТ 9941—81 «Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия».

### 7.3 Предельные отклонения

#### 7.3.1 Предельные отклонения наружного диаметра и толщины стенки

Наружный диаметр и толщина стенки труб должны находиться в пределах допустимых отклонений, указанных в таблицах 5 и 6 (9.6). Предельные отклонения наружного диаметра и толщины стенки трубы выбирают в зависимости от технологии производства труб, марки стали и способа последующей обработки.

Таблица 5 — Предельные отклонения наружного диаметра и толщины стенки холоднодеформированных труб

Наружный диаметр			Толщина стенки	
<i>D</i> , мм	Класс предельных отклонений	Предельное отклонение	Класс предельных отклонений	Предельное отклонение
Не более 219,1	D2	± 1,0 %, но не менее ± 0,5 мм	T3	± 10 %, но не менее ± 0,2 мм

Таблица 6 — Предельные отклонения наружного диаметра и толщины стенки горячедеформированных труб

Наружный диаметр			Толщина стенки	
<i>D</i> , мм	Класс предельных отклонений	Предельное отклонение	Класс предельных отклонений	Предельное отклонение
30 ≤ <i>D</i> ≤ 219,1	D1	± 1,5 %, но не менее ± 0,75 мм	T1 <sup>1)</sup>	± 15 %, но не менее ± 0,6 мм
	D2	По требованию заказчика ± 1,0 %, но не менее ± 0,5 мм	T2	По требованию заказчика ± 12,5 %, но не менее ± 0,4 мм
219,1 < <i>D</i> ≤ 610	D1	± 1,5 %, но не менее ± 0,75 мм <sup>2)</sup>	—	+ 22,5 % <sup>3)</sup> -15%
			T1 T2	± 15 %, но не менее ± 0,6 мм <sup>4)</sup> ± 12,5 %, но не менее ± 0,4 мм <sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Для труб толщиной стенки  $t \leq 0,1 D$  и  $t \leq 4$  мм применим только класс T1.  
<sup>2)</sup> По требованию заказчика должна быть проведена калибровка концов труб. При этом допустимые отклонения наружного диаметра на концах труб длиной 100 мм не должны превышать ± 0,6 %.  
<sup>3)</sup> Для труб с  $t \leq 0,05 D$ .  
<sup>4)</sup> Для труб с  $0,05 D < t \leq 0,09 D$ .  
<sup>5)</sup> Для труб с  $t > 0,09 D$ .

К трубам, поставляемым по настоящему стандарту, не применимы специальные предельные отклонения, предусмотренные ИСО 2037 и ИСО 6759.

На участках ремонта поверхности труб допускается уменьшение наружного диаметра на длине не более 1 м ниже допустимого минимального значения, при условии, что толщина стенки труб не будет выходить за допустимое минимальное значение.

Овальность и разнотолщинность труб не должны выводить диаметр и толщину стенки труб за соответствующие допустимые значения.

#### 7.3.2 Предельные отклонения длины, мм, для труб мерной длины:

- до 6 м включ. —  $+10$   
0;

- св. 6 до 12 м включ. —  $+15$   
0;

- св. 12 м включ. — предельные отклонения устанавливают по согласованию между изготовителем и заказчиком.

## 8 Состояние поставки

### 8.1 Состояние (качество) поверхности и прямолинейность труб

8.1.1 Состояние поверхности труб определено способом производства, выбранным изготавителем. По требованию заказчика трубы изготавливают с поверхностью, тип которой указан в заказе (таблица 7).

П р и м е ч а н и е — Специальные требования к состоянию поверхности труб должны быть согласованы между изготавителем и заказчиком и указаны в заказе.

Таблица 7 — Тип и состояние поверхности труб

Тип поверхности	Способ получения	Состояние поверхности <sup>1)</sup>	Примечания <sup>2)</sup>
HFS1	Горячая деформация, термическая обработка <sup>3)</sup> , механическое удаление окалины	Очищенная	Для механического удаления окалины может быть применена, например, дробеструйная обработка. Если не согласовано иное, способ очистки выбирает изготавитель
HFS2	Горячая деформация, термическая обработка <sup>3)</sup> , травление		
HFS3	Горячая деформация, термическая обработка <sup>3)</sup> , механическая обработка	Механически обработанная	—
HFS4	Горячая деформация, термическая обработка <sup>3)</sup> , без удаления окалины	С прокатной окалиной	Для труб, не требующих удаления окалины или подвергаемых последующей механической обработке
CFS1	Холодная деформация, термическая обработка, без удаления окалины	С прокатной окалиной	Для труб, не требующих удаления окалины или подвергаемых последующей механической обработке
CFS2	Холодная деформация, термическая обработка, механическое или химическое удаление окалины	Со следами окалины	—
CFS3	Холодная деформация, термическая обработка, механическое или химическое удаление окалины, травление	Светлая после травления, более гладкая, чем HFS2	—
CFS4	Холодная деформация, отжиг в защитной атмосфере	Светлая после отжига в защитной атмосфере, более гладкая, чем CFS3	—
CFS5	Холодное волочение, отжиг в защитной атмосфере	Светлая после отжига в защитной атмосфере, более гладкая, чем CFS3 или CFS4	Рекомендуется для последующего шлифования и полирования
CFS6	Шлифование	Шлифованная, способ шлифования и шероховатость поверхности должны быть согласованы	Поверхности в состоянии CFS3, CFS4 или CFS5 обычно являются подготовительными <sup>4)</sup>
CFS7	Полирование	Полированная, способ полировки и шероховатость поверхности должны быть согласованы	

<sup>1)</sup> В заказе могут быть согласованы и указаны сочетания различных типов поверхности.

<sup>2)</sup> В соответствии с таблицей 3 ИСО 683-13.

<sup>3)</sup> В соответствии с 5.3.1.

<sup>4)</sup> При необходимости поставки труб со шлифованной или полированной поверхностью в заказе должна быть указана обрабатываемая поверхность: внутренняя и/или наружная.

8.1.2 Поверхность труб должна быть очищенной и не иметь дефектов, выявляемых визуальным контролем (9.7).

8.1.3 Состояние поверхности труб должно обеспечивать выявление несовершенств, которые должны быть удалены.

8.1.4 Плены, волосовины, задиры, закаты, подрезы, рванины и забоины должны быть удалены механическим способом или шлифованием, при этом толщина стенки труб в местах зачистки не должна выходить за допустимые минимальные значения. Ремонт поверхности сваркой не допускается.

8.1.5 Несовершенства поверхности, выводящие толщину стенки за допустимые минимальные значения, должны считаться дефектами, а поверхность — не соответствующей требованиям настоящего стандарта.

8.1.6 Поверхность участка трубы после удаления несовершенства должна плавно переходить к прилежащей поверхности трубы.

8.1.7 Трубы должны быть прямолинейными.

Отклонение от прямолинейности любого участка трубы длиной 1 м не должно превышать 3 мм.

Отклонение от прямолинейности по всей длине труб наружным диаметром более 50 мм не должно превышать 0,2 % длины трубы.

По согласованию между изготовителем и заказчиком допускается поставка труб со специальными требованиями к прямолинейности.

## 8.2 Отделка концов труб

Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. По согласованию изготовителя и заказчика на концах труб должна быть выполнена фаска в соответствии с ИСО 6761.

# 9 Контроль и испытания

## 9.1 Документация о приемочном контроле

9.1.1 Виды контроля и испытаний, типы документов о приемочном контроле, оформляемых по результатам контроля в соответствии с ИСО 404 и ИСО 10474, приведены в таблице 8. Виды контроля и испытаний, типы документов о приемочном контроле должны быть указаны заказчиком при оформлении заказа (4.1).

Таблица 8 — Способы контроля и испытаний, типы документов о приемочном контроле

Тип документа	Вид документа	Способ контроля	Содержание документа	Условия поставки	Документ подписывает
2.2	Протокол испытаний	Обычный <sup>1)</sup>	С указанием результатов контроля и испытаний	В соответствии с требованиями заказа и, при необходимости, в соответствии с требованиями законодательства или технических правил	Уполномоченный представитель изготовителя, который может быть занят в производственном процессе
2.3	Специальный протокол испытаний	Приемо-сдаточные испытания		В соответствии с требованиями заказа и требованиями законодательства или технических правил	Инспектор, предусмотренный законодательством
3.1.А	Свидетельство о прохождении технического контроля «3.1.А»			В соответствии с требованиями заказа и требованиями законодательства или технических правил	Уполномоченный представитель изготовителя, не связанный с производственным процессом
3.1.В	Свидетельство о прохождении технического контроля «3.1.В»			В соответствии с требованиями заказа и, при необходимости, в соответствии с требованиями законодательства или технических правил	Уполномоченный представитель заказчика
3.1.С	Свидетельство о прохождении технического контроля «3.1.С»			В соответствии с требованиями заказа	

Окончание таблицы 8

Тип документа	Вид документа	Способ контроля	Содержание документа	Условия поставки	Документ подписывает
3.2	Акт приемки	Приемо-сдаточные испытания	С указанием результатов контроля и испытаний	В соответствии с требованиями заказа	Уполномоченный представитель изготовителя, не связанный с производственным процессом, и уполномоченный представитель заказчика

1) В соответствии с ИСО 10474 под обычным контролем следует понимать контроль и испытания, проводимые изготовителем в соответствии с производственным процессом для обеспечения соответствия изделия в рамках установленного технологического процесса требованиям заказа.

9.1.2 Если в заказе указано предоставление свидетельства о прохождении технического контроля (ИСО 10474 — 3.1.А, 3.1.В или 3.1.С) или акта приемки (ИСО 10474, 3.2), то должны быть проведены (таблица 8 и 9.2) приемо-сдаточные испытания труб по 9.3—9.8, результаты которых должны быть указаны соответственно в свидетельстве или акте приемки.

Кроме того, в свидетельстве или акте приемки должны быть указаны:

- а) результаты анализа плавки;
- б) результаты контроля и испытаний в части выполнения дополнительных требований (4.2);
- с) идентификационные данные, относящиеся к заказу и результатам испытаний партии труб;
- д) сведения о проведенной термической обработке (5.3).

## 9.2 Категории испытаний

Трубы подвергают контролю и испытаниям, указанным в таблице 9.

Таблица 9 — Вид и категории испытаний

	Вид испытаний	Категория испытаний	
		I	II
Обязательные	Визуальный контроль (9.7)	+	+
	Контроль размеров (9.6)	+	+
	Гидростатическое испытание или неразрушающий контроль сплошности (9.9.7)	+	+
	Испытание на растяжение при комнатной температуре (9.9.2.1)	+	+
	Одно из испытаний: на сплющивание, загиб или растяжение кольцевого образца (9.9.3)	+	+
	Испытание на раздачу отрезка трубы или кольцевого образца (9.9.4)	+	+
	Неразрушающий контроль для выявления продольных дефектов (9.9.8.1)	-	+
	Проверка марки стали (9.9.9)	+	+
Дополнительные <sup>1)</sup>	Анализ химического состава труб (9.9.1)	+	+
	Испытание на растяжение при повышенной температуре (9.9.2.2)	+	+
	Испытание на ударный изгиб при комнатной температуре (9.9.5.1)	+	+
	Испытание на ударный изгиб при пониженной температуре для труб толщиной стенки 6 мм и более (9.9.5.2)	+	+
	Неразрушающий контроль для выявления поперечных дефектов (9.9.8.2)	-	+
	Неразрушающий контроль концов труб для выявления расслоений (9.9.8.3)	+	+
	Испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии (6.4 и 9.9.6)	+	+

<sup>1)</sup> Если согласовано между изготовителем и заказчиком и указано в заказе.

Категории испытаний I и II применимы только к свидетельству о прохождении технического контроля (ИСО 10474 — 3.1.А, 3.1.В или 3.1.С) или акту приемки (ИСО 10474, 3.2).

### **9.3 Контроль химического состава**

9.3.1 Проведение контрольного анализа химического состава труб может быть согласовано между изготовителем и заказчиком и указано в заказе (9.9.1).

9.3.2 Количество отбираемых проб для анализа должно быть согласовано между изготовителем и заказчиком и указано в заказе.

9.3.3 Пробы отбирают в соответствии с ИСО 14284. Пробы могут быть отобраны:

- а) от образцов для механических испытаний;
- б) от того же участка трубы, что и образцы для механических испытаний.

### **9.4 Механические и технологические испытания**

#### **9.4.1 Испытания при комнатной температуре**

##### **9.4.1.1 Партия**

При проведении приемо-сдаточных испытаний приемку труб проводят партиями.

Партия труб в состоянии после термической обработки в процессе горячей деформации должна состоять из труб одной марки стали, одной плавки, одной технологии изготовления, одного наружного диаметра и толщины стенки.

Партия труб в состоянии после термической обработки на твердый раствор должна состоять из труб одной марки стали, одной плавки, одной технологии изготовления, одного наружного диаметра и толщины стенки, при этом трубы должны быть термически обработаны по одному режиму в печи непрерывного действия или в одной садке в печи периодического действия.

Каждая партия должна состоять из 100 труб. Остаток труб 50 шт. или менее после формирования партий должен быть разделен по другим партиям заказа. Остаток труб более 50 шт. принимают отдельной партией.

Если общее количество труб менее 100 шт., их принимают одной партией.

##### **9.4.1.2 Количество труб, отбираемых для испытаний**

Для проведения испытаний отбирают:

- одну трубу от каждой партии для испытаний категории I;
- две трубы от каждой партии для испытаний категории II, за исключением испытаний по 9.9.3 и 9.9.4;
- 10 % труб от каждой партии для испытаний категории II по 9.9.3 и 9.9.4.

##### **9.4.1.3 Количество испытаний**

Для каждой отобранный трубы должны быть проведены следующие испытания:

- одно испытание на растяжение при комнатной температуре (9.9.2.1);
- одно из испытаний: на сплющивание, загиб или растяжение кольцевого образца (9.9.3);
- одно испытание на раздачу отрезка трубы или кольцевого образца (9.9.4).

##### **9.4.1.4 Отбор проб и образцов для испытаний**

Пробы и образцы для испытаний отбирают от концов труб в соответствии с ИСО 377-1.

##### **9.4.1.5 Расположение и ориентация образцов для испытаний**

###### **9.4.1.5.1 Образец для испытания на растяжение**

Испытания на растяжение проводят на отрезке трубы полного сечения, продольных или поперечных образцах, соответствующих ИСО 6892.

По выбору изготовителя:

- для труб наружным диаметром 219,1 мм и менее испытания проводят на отрезке трубы полного сечения или на продольном образце;
- для труб наружным диаметром более 219,1 мм испытания проводят на продольном или поперечном образце.

###### **9.4.1.5.2 Образец для испытания на сплющивание**

Испытания на сплющивание проводят на отрезке трубы полного сечения, соответствующем ИСО 8492. Испытание не проводят для труб наружным диаметром более 400 мм.

#### 9.4.1.5.3 Образец для испытания на загиб

Испытания на загиб проводят на отрезке трубы полного сечения, соответствующем ИСО 7438. Для труб толщиной стенки более 20 мм допускается проводить испытание на образце в виде полосы, вырезанном в поперечном направлении, шириной 19 мм и длиной 38 мм.

#### 9.4.1.5.4 Образцы для испытания на раздачу отрезка трубы, на раздачу кольцевого образца или на растяжение кольцевого образца

Испытания на раздачу отрезка трубы, на раздачу кольцевого образца или на растяжение кольцевого образца проводят по ИСО 8493, ИСО 8495, ИСО 8496 соответственно. Испытания не проводят на трубах наружным диаметром более 400 мм.

#### 9.4.1.5.5 Образцы для испытаний на ударный изгиб

Испытания на ударный изгиб проводят по требованию заказчика. От каждой отобранный трубы вырезают три поперечных образца полного размера (10×10 мм) с V-образным надрезом. Если размер трубы не позволяет изготовить образец без его выпрямления, то вырезают продольный образец.

Ось надреза образца должна быть перпендикулярна к поверхности трубы.

Для труб толщиной стенки более 30 мм осевая линия образца должна располагаться на расстоянии до наружной поверхности трубы, приблизительно равном одной четвертой толщины стенки.

#### 9.4.2 Испытания при повышенной температуре

Нормы пределов текучести  $\sigma_{0,2}$  и  $\sigma_{1,0}$ , температуру и количество образцов для испытаний на растяжение при повышенной температуре (9.9.2.2) согласовывают между изготовителем и заказчиком.

#### 9.4.3 Испытания при пониженной температуре

Для труб толщиной стенок 6 мм и более испытания на ударный изгиб при пониженной температуре проводят по требованию заказчика. Температура испытания должна быть согласована между изготовителем и заказчиком.

Форма и размеры образцов для испытаний должны соответствовать ИСО 148.

#### 9.4.4 Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии

Если требуются испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии, количество образцов должно быть согласовано между изготовителем и заказчиком.

Специальные требования к отбору и изготовлению образцов должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком.

### 9.5 Контроль сплошности

9.5.1 Все трубы должны быть подвергнуты контролю сплошности.

9.5.2 Если в заказе не указано иное, гидростатическое испытание сплошности по выбору изготовителя может быть заменено неразрушающим контролем сплошности (9.9.7.2).

### 9.6 Контроль размеров

Трубы подвергают контролю размеров.

Наружный диаметр измеряют в поперечном сечении труб. Трубы наружным диаметром более 457 мм измеряют по длине окружности измерительной лентой с дальнейшим пересчетом. При возникновении разногласий диаметр труб измеряют в поперечном сечении.

Если в заказе не указано иное, толщину стенки измеряют на концах труб.

### 9.7 Визуальный контроль

Все трубы подвергают визуальному контролю на соответствие требованиям 8.1 и 8.2.

### 9.8 Неразрушающий контроль

9.8.1 Трубы категории испытаний II подвергают неразрушающему контролю для выявления продольных дефектов (9.9.8.1).

9.8.2 Трубы категории испытаний II по требованию заказчика подвергают неразрушающему контролю для выявления поперечных дефектов (9.9.8.2).

9.8.3 Концы труб толщиной стенки более 40 мм по требованию заказчика подвергают неразрушающему контролю для выявления расслоений (9.9.8.3).

## 9.9 Методы и оценка результатов испытаний

### 9.9.1 Анализ химического состава труб

9.9.1.1 Анализ химического состава труб проводят по требованию заказчика (9.3.1 и 9.3.2).

9.9.1.2 Химические элементы должны быть определены методами, указанными в соответствующих международных стандартах. Допускается использование метода спектрального анализа.

9.9.1.3 Результаты химического анализа должны соответствовать таблице 1 с учетом допустимых отклонений, указанных в таблице 2.

9.9.1.4 В случае разногласий при применении аналитических методов определение химического состава труб проводят в соответствии с ИСО/ТО 9769.

### 9.9.2 Испытания на растяжение

9.9.2.1 Испытание на растяжение при комнатной температуре

9.9.2.1.1 Испытание на растяжение при комнатной температуре проводят в соответствии с ИСО 6892 (см. также 9.4.1.3 и 9.4.1.5.1).

9.9.2.1.2 При испытании на растяжение при комнатной температуре определяют: предел прочности  $\sigma_b$ , предел текучести  $\sigma_{0,2}$  и  $\sigma_{1,0}$ , относительное удлинение  $\delta$ .

Относительное удлинение определяют на расчетной длине образца  $5,65\sqrt{S_0}$ , где  $S_0$  — площадь исходного поперечного сечения. Если используют другую расчетную длину образца, то относительное удлинение определяют в соответствии с ИСО 2566-2.

9.9.2.1.3 Результаты испытаний на растяжение должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3 для соответствующих марок стали.

9.9.2.2 Испытание на растяжение при повышенной температуре

9.9.2.2.1 Испытание на растяжение при повышенной температуре (9.4.2) проводят в соответствии с ИСО 783 по требованию заказчика.

9.9.2.2.2 При проведении испытания на растяжение при повышенной температуре определяют пределы текучести  $\sigma_{0,2}$  и  $\sigma_{1,0}$ .

9.9.2.2.3 Результаты испытания на растяжение должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 4 для соответствующей температуры.

### 9.9.3 Испытания на сплющивание, загиб или растяжение кольцевого образца

#### 9.9.3.1 Общие положения

Для труб наружным диаметром 200 мм и более по выбору изготовителя проводят одно из испытаний на сплющивание, загиб или на растяжение кольца (9.4.1.3) при комнатной температуре. Для труб наружным диаметром от 152,4 до 200 мм по выбору изготовителя проводят одно из испытаний: на сплющивание или на растяжение кольцевого образца. Для труб наружным диаметром менее 152,4 мм проводят испытание на сплющивание.

#### 9.9.3.2 Испытание на сплющивание

9.9.3.2.1 Испытание на сплющивание проводят в соответствии с ИСО 8492.

Конец трубы или отрезок трубы сплющивают до получения между сплющающими поверхностями расстояния  $H$ , вычисляемого по формуле

$$H = \frac{1+a}{a+\frac{t}{D}} t, \quad (1)$$

где  $H$  — расстояние между сплющающими поверхностями, измеряемое под нагрузкой, мм;

$a$  — коэффициент деформации (таблица 3);

$t$  — номинальная толщина стенки, мм;

$D$  — номинальный наружный диаметр, мм.

9.9.3.2.2 После испытания на образце не должно быть трещин или надрывов, определяемых визуально, при этом допускается наличие мелких трещин на кромках образца.

Для труб с отношением  $D/t$  менее 10 допускается наличие мелких трещин на внутренней поверхности образца в положениях поперечного сечения «6 ч» и «12 ч».

**9.9.3.3 Испытание на загиб**

9.9.3.3.1 Испытание на загиб (9.4.1.3) проводят в соответствии с ИСО 7438. Образец загибают при комнатной температуре в направлении исходной кривизны на угол 180° вокруг оправки диаметром, равным  $3t$ .

9.9.3.3.2 После испытания на образце не должно быть трещин или надрывов, определяемых визуально, при этом допускается наличие мелких трещин на кромках образца.

**9.9.3.4 Испытание кольцевого образца на растяжение**

9.9.3.4.1 Испытание кольцевого образца на растяжение проводят для труб наружным диаметром 152,4 мм и более.

Испытание кольцевого образца на растяжение проводят согласно ИСО 8496.

9.9.3.4.2 Образец (9.4.1.5.4) подвергают деформации в поперечном направлении до разрушения.

9.9.3.4.3 После испытания на образце не должно быть трещин, определяемых визуально.

**9.9.4 Испытание на раздачу отрезка трубы или кольцевого образца****9.9.4.1 Общие положения**

Испытание на раздачу при комнатной температуре по выбору изготовителя проводят на отрезке трубы или кольцевом образце (9.4.1.3).

**9.9.4.2 Испытание на раздачу отрезка трубы**

9.9.4.2.1 Испытание на раздачу отрезка трубы проводят по ИСО 8493.

Испытание на раздачу проводят для труб наружным диаметром не более 150 мм и толщиной стенки не более 9 мм.

Конец отрезка трубы (9.4.1.5.4) подвергают раздаче на конической оправке до увеличения наружного диаметра, указанного в таблице 3 для соответствующей марки стали.

9.9.4.2.2 После испытания на поверхности отрезка трубы не должно быть трещин или надрывов, определяемых визуально. При этом допускается наличие мелких трещин на кромках отрезка трубы.

**9.9.4.3 Испытание на раздачу кольцевого образца**

Испытание на раздачу кольцевого образца проводят в соответствии с ИСО 8495.

Образец считается выдержавшим испытание, если при увеличении его внутреннего диаметра не менее чем на 40 % на нем отсутствуют признаки разрушения, определяемые визуально.

**9.9.5 Испытание на ударный изгиб****9.9.5.1 Испытание на ударный изгиб при комнатной температуре**

9.9.5.1.1 Испытание на ударный изгиб при комнатной температуре проводят для труб толщиной стенки 6 мм и более (9.4.1.5.5) в соответствии с ИСО 148 по требованию заказчика. Работу удара определяют как среднеарифметическое значение результатов испытаний трех образцов.

9.9.5.1.2 Работа удара должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 3 для соответствующей марки стали, при этом на одном образце допускается снижение работы удара не более чем на 30 % нормативного значения.

9.9.5.1.3 При получении неудовлетворительных результатов испытания на ударный изгиб его повторно проводят на трех дополнительных образцах в соответствии с ИСО 148.

9.9.5.1.4 Работа удара по результатам испытаний шести образцов должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 3 для соответствующей марки стали, при этом на двух образцах допускается снижение работы удара, в том числе на одном образце не более чем на 30 % нормативного значения.

**9.9.5.2 Испытание на ударный изгиб при пониженной температуре**

9.9.5.2.1 Для труб толщиной стенки 6 мм и более по требованию заказчика проводят испытания на ударный изгиб при пониженной температуре (9.4.3) в соответствии с ИСО 148. Температура испытания, выбранная в соответствии с таблицей В.1 (приложение В), должна быть согласована между изготовителем и заказчиком. Работу удара определяют как среднеарифметическое значение результатов испытаний трех образцов.

9.9.5.2.2 Работа удара должна соответствовать требованиям, указанным в таблице В.1 для соответствующей марки стали, при этом на одном образце допускается снижение работы удара не более чем на 30 % нормативного значения.

9.9.5.2.3 При получении неудовлетворительных результатов испытания на ударный изгиб его повторно проводят на трех дополнительных образцах в соответствии с ИСО 148.

9.9.5.2.4 Работа удара по результатам испытаний шести образцов должна соответствовать требованиям, указанным в таблице В.1 для соответствующей марки стали, при этом на двух образцах допускается снижение работы удара, в том числе на одном образце, не более чем на 30 % нормативного значения.

#### 9.9.6 Испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии

Если не согласовано иное, испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии проводят в соответствии с ИСО 3651-1 или ИСО 3651-2.

#### 9.9.7 Контроль сплошности

##### 9.9.7.1 Испытание гидростатическим давлением

Испытательное давление, определяемое по следующей формуле, не должно превышать 8 Н/мм<sup>2</sup>

$$P = \frac{2St}{D}, \quad (2)$$

где  $P$  — испытательное давление, Н/мм<sup>2</sup>;

$S$  — допускаемое напряжение в стенке трубы, равное 80 % минимального предела текучести  $\sigma_{0,2}$ , указанного в таблице 3 для соответствующей марки стали, Н/мм<sup>2</sup>;

$t$  — номинальная толщина стенки, мм;

$D$  — номинальный наружный диаметр, мм.

Трубы выдерживают под испытательным давлением не менее 5 с.

Трубы должны выдерживать испытание без обнаружения течи и остаточной деформации, выводящей размеры труб за предельные значения.

##### 9.9.7.2 Неразрушающий контроль сплошности

Если трубы не подвергают испытанию гидростатическим давлением (9.9.7.1), их подвергают одному из следующих испытаний (9.5.2):

- электромагнитному контролю в соответствии с ИСО 9302;
- ультразвуковому контролю в соответствии с ИСО 10332;
- одному из следующих специальных испытаний:

1) пневматическому испытанию в воде при испытательном давлении воздуха 0,6 Н/мм<sup>2</sup> с выдержкой под давлением не менее 5 с;

2) пневматическому испытанию с использованием пенообразующего раствора при испытательном давлении 0,03 Н/мм<sup>2</sup>.

#### 9.9.8 Неразрушающий контроль

9.9.8.1 Трубы категории испытаний II подвергают ультразвуковому контролю для выявления продольных дефектов в соответствии с ИСО 9303, с уровнем приемки L2.

9.9.8.2 По требованию заказчика трубы категории испытаний II подвергают ультразвуковому контролю для выявления поперечных дефектов в соответствии с ИСО 9305, с уровнем приемки L2.

9.9.8.3 По требованию заказчика концы труб толщиной стенки более 40 мм подвергают ультразвуковому контролю для выявления расслоений в соответствии с ИСО 11496.

#### 9.9.9 Проверка марки стали

Для проверки стали на наличие легирующих элементов используют соответствующий метод.

### 9.10 Неудовлетворительные испытания

В случае неудовлетворительных результатов испытаний поступают в соответствии с требованиями ИСО 404.

#### 9.11 Повторные испытания

Повторные испытания проводят в соответствии с ИСО 404.

#### 9.12 Отраковка и переработка

Отраковку и переработку труб проводят в соответствии с ИСО 404.

## 10 Маркировка

### 10.1 Применяемая маркировка

В зависимости от размера труб маркировку в виде текста или штрихового кода наносят несмываемой краской на трубы или ярлык, прикрепляемый к пакету труб или ящику с трубами.

Маркировка должна содержать:

- товарный знак изготовителя труб;
- марку стали;
- номер плавки или ее код;
- категорию испытаний;
- знак независимого инспектора, при оформлении документов о приемочном контроле типов 3.1 и 3.2 (таблица 8);
- номер, по которому трубы могут быть идентифицированы в свидетельстве о прохождении технического контроля или акте приемки, если это предусмотрено заказом;
- обозначение настоящего стандарта;
- тип поверхности (таблица 7), по требованию заказчика.

### 10.2 Способ нанесения маркировки

10.2.1 Маркировку наносят на каждой трубе диаметром более 31,8 мм на расстоянии приблизительно 300 мм от одного из концов.

Вся маркировка или ее часть может быть нанесена непрерывно по всей длине трубы.

Для труб наружным диаметром 31,8 мм и менее маркировку наносят на ярлык, прикрепленный к каждому пакету или ящику с трубами.

10.2.2 Не рекомендуется использовать для маркировки краску содержащую свинец, медь, цинк и олово.

### 10.3 Специальная маркировка

В заказе может быть предусмотрена другая маркировка.

## 11 Защита труб

Трубы поставляют без применения какой-либо защиты или с защитой, обычно применяемой изготовителем.

По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы поставляют со специальной защитой.

## 12 Документация

Прилагаемая к поставляемым трубам документация должна соответствовать требованиям 9.1.

## 13 Разногласия

Разногласия устраняют в соответствии с ИСО 404.

Приложение А  
(справочное)

## Длительная прочность аустенитных сталей при повышенных температурах

Таблица А.1

Марка стали	Рекомендуемая термическая обработка <sup>1), 2)</sup>	Время нагружения, ч	Среднее значение предела прочности <sup>3)</sup> , Н/мм <sup>2</sup>											
			Temperatura, °C											
			540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650
X 7 CrNi 18 9	Q	10 000	—	178	164	152	142	131	122	113	104	95	87	79
		30 000	—	147*	136*	128*	115*	105*	98*	88*	80*	74*	67*	61
		50 000	—	134*	123*	113*	103*	94*	85*	78*	72*	65*	58*	52*
		100 000	—	115*	106*	99*	89*	81*	74*	68*	61*	55*	50*	45*
		150 000	—	108*	99*	81*	81*	74*	67*	60*	54*	48*	43*	(39)*
		200 000	—	102*	93*	76*	78*	69*	62*	56*	50*	45*	(40)*	(35)*
		250 000	—	97*	88*	73*	73*	56*	59*	53*	47*	42*	(37)*	(23)*
X 7 CrNiTi 18 10	Q	10 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		50 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		100 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		150 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		200 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		250 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 7 CrNiNb 18 11	Q	10 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		50 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		100 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		150 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		200 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		250 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 7 CrNiMo 17 12	Q	10 000	247	233	220	206	193	180	167	156	142	130	119	106
		30 000	222	208	198	181	168	155	143	131	119	107	97	87
		50 000	210	197	183*	170	157	144	132	120	108	97	87	78
		100 000	194*	181*	167*	154*	141	128	116	106	94	84	75	67
		150 000	185*	172*	159*	145*	132	120	106	97	86	77*	68*	61*
		200 000	178*	164*	151*	138*	125	113	102	91	81	72*	65*	58*
		250 000	173*	159*	146*	133*	120*	108*	97*	87*	77*	68*	51*	55*
X 7 CrNiMoB 17 12	Q	10 000	268	251	236	222	206	195	183	171	159	147	135	124
		30 000	239	225	211	197	184	172	160	148	136	124	112	100
		50 000	227	213	199	186	173	161	149	137	125	113	101	90
		100 000	211*	197*	184*	171*	159	146	134	122	110	96	85	76
		150 000	201*	188*	175*	162*	150	138	125	113	101	89	79	70
		200 000	195*	181*	169*	156*	144	131	119	106	94	83	74	66
		250 000	190*	178*	164*	151*	139*	126*	114*	101*	90*	79*	71*	64*

Продолжение таблицы А.1

Марка стали	Рекомендуемая термическая обработка <sup>1), 2)</sup>	Время нагружения, ч	Среднее значение предела прочности <sup>3)</sup> , Н/мм <sup>2</sup>													
			Температура, °C													
			660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790
X 7CrNi 18 9	Q	10 000 30 000 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000	73 55 47* (40)* (34)* (31)* (29)*	67 50 41* (35)* (30)* (27)* (25)*	51 44* (38)* (30)* (26)* (24)* (22)*	55 (40)* (32)* (26)* (23)* 21 —	48 (35)* (27)* (23)* (20)* — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	
X 7 CrNiTi 18 10	Q	10 000 30 000 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —		
X 7 CrNiNb 18 11	Q	10 000 30 000 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —		
X 7 CrNiMo 17 12	Q	10 000 30 000 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000	97 78 70 60 55* 52* 50*	87 69 62 54 50* 47* (45)*	78 62 52 49* (45)* (43)* —	70 58 51 (44)* — — —	63 51 46 — — — —	57 46 (42) — — — —	52 (42) — — — — —	47 — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —		
X 7 CrNiMoB 17 12	Q	10 000 30 000 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000	112 89 79 69 64 61 59*	101 79 71 63 59 57 (56)*	80 71 64 57 54 (53)* (51)*	80 64 50 (54)* (51)* — —	71 64 (55) (51) — — —	65 59 (55) (52) — — —	60 (52) — — — — —	56 — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —		



Приложение В  
(справочное)

## Работа удара при пониженных температурах для труб в состоянии после термической обработки на твердый раствор

Таблица В.1

Марка стали	Толщина стенки, мм	Работа удара KV <sup>1)</sup> , среднеарифметическое значение результатов трех испытаний (9.9.5.2.), Дж, при температуре, °С, не менее									
		0	-20	-40	-50	-80	-100	-120	-150	-170	-195
X 2 CrNi 18 10	Не более 16	86	86	82	82	78	78	74	74	71	71
X 5 CrNi 18 9	Не более 16	86	86	82	82	78	78	74	74	71	71
X 7 CrNi 18 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 6 CrNiNb 18 11	Не более 16	78	78	74	74	71	71	67	67	63	63
X 7 CrNiNb 18 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 6 CrNiTi 18 10	Не более 16	78	78	74	74	71	71	67	67	63	63
X 7 CrNiTi 18 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 2 CrNiMo 17 12	Не более 16	78	78	74	74	71	71	67	67	63	63
X 2 CrNiMo 17 13	Не более 16	78	78	74	74	71	71	67	67	63	63
X 5 CrNiMo 17 12	Не более 16	78	78	74	74	71	71	67	67	63	63
X 7 CrNiMo 17 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 7 CrNiMoB 17 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 6 CrNiMoTi 17 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 6 CrNiMoNb 17 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 5 CrNiMo 17 13	Не более 16	78	78	74	74	71	71	67	67	63	63
X 2 CrNiN 18 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 2 CrNiMoN 17 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>1)</sup> Значения для стандартных образцов размером 10 × 10 мм. При необходимости использования образцов других размеров значения работы удара согласовывают в заказе на поставку труб (9.4.3 и 9.9.5.2).

Приложение ДА  
(справочное)**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  
ссылочным национальным стандартам Российской Федерации  
(и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам)**

Таблица Д.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО 3651-1:1998; ИСО 3651-2:1998	MOD	ГОСТ 6032—2003 (ИСО 3651-1:1998; ИСО 3651-2:1998) «Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии»
ИСО 6892:1984	MOD	ГОСТ 10006—80 (ИСО 6892—84) «Трубы металлические. Метод испытания на растяжение» ГОСТ 1497—84 (ИСО 6892—84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»
ИСО 7438:1985	MOD	ГОСТ 14019—2003 (ИСО 7438:1985) «Материалы металлические. Метод испытания на изгиб»
ИСО 10332:1994	IDT	ГОСТ Р ИСО 10332—99 «Трубы стальные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) напорные. Метод ультразвукового контроля сплошности»
ИСО 10474:1991	MOD	ГОСТ Р 53364—2009 (ИСО 10474:1991) «Трубы стальные и изделия из труб. Документы о приемочном контроле»
<b>Примечания</b>		
1 Для других ссылочных международных стандартов соответствующие национальные стандарты отсутствуют. До их утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык этих международных стандартов. Переводы международных стандартов находятся в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.		
2 В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:		
- IDT — идентичные стандарты; - MOD — модифицированные стандарты.		

---

УДК 669.14 — 462.3:006.354

ОКС 23.040.10  
77.140.75

В62

ОКП 13 1000

Ключевые слова: бесшовные трубы, трубы для работы под давлением, аустенитные стали, стальные трубы, технические характеристики, условия поставки, размеры, предельные отклонения размеров, масса, механические свойства, химический состав, испытания, маркировка

---

Редактор *Л.И. Нахимова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Л.Я. Митрофанова*  
Компьютерная верстка *А.В. Бестужевой*

Сдано в набор 28.12.2011. Подписано в печать 25.01.2012. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,30. Тираж 146 экз. Зак. 111.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.