

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

СОСУДЫ И АППАРАТЫ ИЗ ТИТАНА

Нормы и методы расчета на прочность

РД 24.200.17-90

Москва

УТВЕДЕННО
указанием Министерства
тяжелого машиностроения СССР
от 27.11.90 № ВА-002-1-III25
Дата введения 01.07.91

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
СОСУДЫ И АППАРАТЫ ИЗ ТИТАНА
Нормы и методы расчета на прочность

РД 24.200.17-90

Первый заместитель начальника НГО Минтяжмаша	<i>Мажукин</i>	В.А.Мажукин
Начальник сектора		А.Н.Полтарецкий
Замеотитель директора НИИхиммаша	<i>Грязнов</i>	В.В.Грязнов
Начальник НИООС	<i>Якимович</i>	Д.Б.Якимович
Начальник отдела прочности	<i>Рачков</i>	В.И.Рачков
Начальник сектора	<i>Кутепов</i>	С.М.Кутепов

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

СОСУДЫ И АППАРАТЫ
ИЗ ТИТАНА
НОРМЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА
НА ПРОЧНОСТЬ
ОКСТУ 3603

РД 24.200.17-90

Дата введения 01.07.91

Настоящий руководящий документ устанавливает нормы и методы расчета на прочность конструктивных элементов сосудов и аппаратов из титана ВТ1-0, ВТ1-00 при расчетной температуре до 300⁰С и из титановых сплавов ОТ4-0 до 400⁰С и АТ3 до 350⁰С, работающих в условиях статических и повторно-статических нагрузок при количестве циклов нагружения до 10⁶. Руководящий документ не относится к условиям эксплуатации, вызывающим локальные виды коррозии и наводороживание.

Руководящий документ применим при условии выполнения требований ОСТ 26-И1-06.

Руководящий документ рекомендуется применять при расчетах на давление до 10 МПа (100 кгс/см²).

Руководящий документ может быть распространен на расчет сосудов и аппаратов из других марок титановых сплавов, у которых

$$\frac{R_p}{R_m} \leq 0,8, \text{ а ударная вязкость КСИ} \geq 6 \text{ кгс.м/см}^2.$$

Настоящий руководящий документ разработан с учетом ГОСТ 14249.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.1. Материалы

I.1.1. Материалы для изготовления сосудов и аппаратов из титановых сплавов выбирают в соответствии с ОСТ 26-И-06, Правилами Госгортехнадзора и другими документами, согласованными с ним в установленном порядке.

I.1.2. При отсутствии сертификатов на материалы все необходимые испытания их должны быть проведены на предприятии-изготовителе сосудов и аппаратов.

За расчетные механические характеристики (пределы текучести, временные сопротивления) принимают их значения, полученные на основании результатов испытаний при расчетной температуре представительного количества образцов, обеспечивающих гарантированные значения прочностных свойств.

I.2. Расчетная температура

Определяется в соответствии с п. I.1 ГОСТ 14249.

I.3. Рабочее, расчетное и пробное давление

Определяются в соответствии с п. I.2 ГОСТ 14249.

I.4. Расчетные усилия и моменты

Определяются в соответствии с п. I.3 ГОСТ 14249.

I.5. Допускаемое напряжение, коэффициенты запаса прочности и устойчивости

I.5.1. Допускаемое напряжение f^G , при расчете по предельным нагрузкам сосудов и аппаратов, работающих при статических

однократных^х нагрузках, определяют по формуле:

$$[\sigma] = \frac{R_m}{n_b} \quad (1)$$

1.5.2. Для условий испытания допускаемое напряжение определяют по формуле:

$$[\sigma] = \frac{R_m^{20}}{n_b} \quad (2)$$

1.5.3. Коэффициенты запаса прочности должны соответствовать значениям, приведенным в табл. I.

Таблица I

Условия нагружения	Коэффициент запаса прочности n_b
Рабочие условия	3,0
Условия испытания:	
гидравлическое испытание	1,8
пневматическое испытание	2,0
Условия монтажа	1,8

1.5.4. Допускаемые напряжения $[\sigma]$ в МПа (кгс/см²) для листового проката титановых сплавов толщиной до 60 мм и пожовок

^х Нагрузка при расчетах на прочность условно считается однократной, если количество циклов нагрузления от давления, стесненности температурных деформаций или других воздействий не превышает за весь срок службы аппарата 100. При определении числа циклов нагрузления не учитывают колебание нагрузки в пределах 15% расчетной.

для рабочих условий приведены в табл. 2.

Таблица 2

Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, °С	Допускаемое напряжение $f(20)$, МПа (кгс/см ²) для титана марок			
	BTI-0	OT4-0	AT3	BTI-00
20	I25(I270)	I57(I600)	I96(2000)	98(I000)
100	II0(II20)	I35(I380)	I73(I760)	83(850)
200	9I(930)	I09(III0)	I46(I490)	65(667)
250	8I(830)	98(I000)	I40(I430)	56(567)
300	74(750)	83(850)	I35(I380)	47(483)
350	-	8I(830)	I24(I260)	-
400	-	79(810)	-	-

Примечание. При расчетных температурах ниже 20°С допускаемые напряжения принимают такими же, как при 20°С, при условии допустимости применения материала при данной температуре.

1.5.5. Для сосудов и аппаратов, работающих при многократных нагрузках, допускаемую амплитуду напряжений определяют в соответствии с разделом 6 настоящего руководящего документа.

1.5.6. Для элементов сосудов и аппаратов, рассчитываемых не по предельным нагрузкам (например, фланцевых соединений), допускаемые напряжения должны определяться по соответствующей нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.5.7. Расчетные значения предела текучести и временного сопротивления приведены в справочном приложении I.

1.5.8. Коэффициент запаса устойчивости (n_y) при расчете сосудов и аппаратов на устойчивость по нижним критическим напряжениям в пределах упругости следует принимать:

2,4 – для рабочих условий;

1,8 – для условий испытаний и монтажа.

І.6. Расчетные значения модуля продольной упругости

І.6.І. Расчетные значения модуля продольной упругости E для титановых сплавов должны соответствовать приведенным на черт.І и в табл.3.

І.7. Коэффициенты прочности сварных швов

При расчете на прочность сварных элементов сосудов и аппаратов в расчетные формулы следует вводить коэффициент прочности сварного шва ψ

Числовые значения коэффициента ψ должны соответствовать значениям, приведенным в обязательном приложении 2.

Для бесшовных элементов сосудов и аппаратов $\psi = 1,0$.

І.8. Прибавки к расчетным толщинам конструктивных элементов

І.8.І. При расчете сосудов и аппаратов необходимо учитывать прибавку С к расчетным толщинам элементов сосудов и аппаратов.




Таблица 3

Марка титана	E·10 ⁻⁶ , кгс/см ² (E·10 ⁻⁵ , МПа) при t, °C							
	20	100	150	200	250	300	350	400
BTI-0, BTI-CG	1,15	1,10	1,06	1,01	0,95	0,88	-	-
OT4-0	1,10	1,06	1,02	0,96	0,90	0,83	0,76	0,70
AT3	1,12	1,12	1,11	1,10	1,08	1,05	1,02	-

Величину прибавки к расчетным толщинам определяют по формуле:

$$C = C_1 + C_2 + C_3 ,$$

где C_1 - прибавка для компенсации коррозии и эрозии;

C_2 - прибавка для компенсации минусового допуска;

C_3 - технологическая прибавка.

1.8.2. Обоснование всех прибавок к расчетным толщинам должно быть приведено в технической документации.

При двустороннем контакте с коррозионной (эррозионной) средой прибавка C_1 для компенсации коррозии (эррозии) соответственно увеличивается.

Технологическая прибавка C_3 учитывает утонение стенки элемента сосуда или аппарата при технологических операциях (вытяжке, штамповке, гибке и т.д.) и учитывается предприятием-изготовителем при разработке рабочих чертежей (в зависимости от принятой технологии).

Прибавки C_2 и C_3 учитывают в тех случаях, когда их суммарная величина превышает 5% номинальной толщины листа.

Технологическая прибавка C_3 не включает в себя округление расчетной толщины до стандартной толщины листа.

При расчете эллиптических днищ, изготавливаемых штамповкой, технологическую прибавку C_3 для компенсации утонения в зоне отбортировки не учитывают, если ее значение не превышает 15% исполнительной толщины листа.

1.9. Проверка на усталостную прочность

1.9.1. Для сосудов и аппаратов, работающих при многократных нагрузках с количеством циклов нагружения от давления, стесненности температурных деформаций или других воздействий более 100 за весь срок эксплуатации, кроме статического расчета требуется выполнять проверку на усталостную прочность в соответствии с разделом 6 настоящего руководящего документа.

2. РАСЧЕТ ОБЕЧАЕК ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ

2.1. Расчетные схемы

2.1.1. Расчетные схемы цилиндрических обечаек приведены на черт. I-4 ГОСТ 14249.

2.2. Условия применения расчетных формул

2.2.1. Расчетные формулы применимы при отношении толщины стенки к диаметру

$$\frac{S - C}{D} \leq 0,25$$

2.2.2. Для обечаек, подкрепленных кольцами жесткости, дополнительно к п.2.2.1. приняты ограничения:

отношение высоты сечения кольца жесткости к диаметру

$$\frac{h_2}{D} \leq 0,2$$

расчетные формулы применимы при условии равномерно расположенных колец жесткости.

В случаях, когда кольца жесткости установлены неравномерно, необходимо подставлять значения b или l_1 для того участка, на котором между двумя соседними кольцами жесткости расстояние максимальное.

Если $l_2 > l_1$, то в качестве расчетной длины l принимается l_2 .

2.2.3. Расчетные формулы для обечаек, работающих под действием осевого сжимающего усилия, приведенные в п.2.3.4

ГОСТ 14249, применимы при условии, когда $\frac{l}{D}$ или $\frac{b}{D} \geq 1,0$

Для обечаек, у которых $\frac{l}{D}$ или $\frac{b}{D} < 1,0$ допускается пользоваться формулой (22) ГОСТ 14249.

2.3. Гладкие цилиндрические обечайки

2.3.1. Обечайки, нагруженные внутренним избыточным давлением

2.3.1.1. Толщину стенки следует рассчитывать по формуле

$$s \geq s_p + c, \quad (3)$$

где

$$s_p = \frac{\rho D}{2\zeta[\zeta]\varphi_p - \rho} \quad (4)$$

2.3.1.2. Допускаемое внутреннее избыточное давление следует рассчитывать по формуле

$$[\rho] = \frac{2\zeta[\zeta]\varphi_p(s - c)}{D + (s - c)} \quad (5)$$

2.3.1.3. Коэффициент ζ принимается равным

1,15 - для листового проката, сварных и прокатных тр./б;

1,0 - для прутков и поковок.

2.3.1.4. При изготовлении обечайки из листов разной толщины, соединенных продольными швами, расчет толщины обечайки производят для каждого листа с учетом имеющихся в них ослаблений.

2.3.2. Обечайки, нагруженные наружным давлением.

Расчет выполняется в соответствии с п.2.3.2 ГОСТ 14249.

2.3.3. Обечайки, нагруженные осевым растягивающим усилием

Расчет выполняется в соответствии с п.2.3.3 ГОСТ 14249.

2.3.4. Обечайки, нагруженные осевым сжимающим усилием

Расчет выполняется в соответствии с п.2.3.4 ГОСТ 14249.

2.3.5. Обечайки, нагруженные изгибающим моментом.

Расчет выполняется в соответствии с п.2.3.5. ГОСТ 14249.

2.3.6. Обечайки, нагруженные поперечными усилиями.

Расчет выполняется в соответствии с п.2.3.6 ГОСТ 14249.

2.3.7. Обечайки, работающие под совместным действием наружного давления, осевого сжимающего усилия изгибающего момента и поперечного усилия.

Расчет выполняется в соответствии с п.2.3.7 ГОСТ 14249.

2.4. Цилиндрические обечайки, подкрепленные кольцами жесткости.

2.4.1. Обечайки с кольцами жесткости, нагруженные внутренним избыточным давлением.

2.4.1.1. Определение размеров кольца жесткости при внутреннем давлении.

Для заданных расчетного давления Р и толщины стеки S коэффициент K_4 следует рассчитывать по формуле

$$K_4 = \frac{P(D + S - c)}{2\pi \Psi_p[G](S - c)} - 1 \quad (6)$$

Коэффициент χ принимается в соответствии с п. 2.3.1.3.

Если $K_4 \leq 0$, то укрепления кольцами жесткости не требуется. В диапазоне $0 < K_4 < 2 \frac{\varphi_T}{\varphi_p}$ - I расстояние между двумя кольцами жесткости следует рассчитывать по формуле

$$B \leq \sqrt{D(s-c) \left[\frac{2}{K_4} - \frac{\varphi_p}{\varphi_T} \left(1 + \frac{1}{K_4} \right) \right]} \quad (7)$$

площадь поперечного сечения кольца

$$A_K \geq l_1(s-c) \frac{[G] \varphi_p}{[G]_K \varphi_K} K_4 \quad (8)$$

Если $K_4 \geq 2 \frac{\varphi_T}{\varphi_p}$ - I, то толщину стенки надо увеличить до такого размера, чтобы выполнялось следующее условие

$$0 < K_4 < 2 \frac{\varphi_T}{\varphi_p} - I \quad (9)$$

Примечание. При определении площади поперечного сечения кольца жесткости A_K следует учитывать прибавку C_1 для компенсации коррозии.

2.4.1.2. Допускаемое внутреннее избыточное давление следует определять из условия

$$[\rho] = \min \left\{ [\rho]_1; [\rho]_2 \right\} \quad (10)$$

Допускаемое внутреннее избыточное давление ρ_I , определяемое из условий прочности всей обечайки, следует рассчитывать по формуле

$$[\rho]_1 = \frac{2\chi[G]\psi_p(s-c) + 2\frac{J_K}{l_1}[G]_K\psi_K}{D + (s-c)} \quad (II)$$

Допускаемое внутреннее избыточное давление $[\rho]_2$, определяемое из условий прочности обечайки между двумя соседними кольцами жесткости, следует рассчитывать по формуле

$$[\rho]_2 = \frac{2\chi[G]\psi_T(s-c)}{D + (s-c)} \frac{\frac{2 + J_{\Pi}}{1 + \frac{J_{\Pi}}{\psi_p}}}{\frac{2 + J_{\Pi}}{1 + \frac{J_{\Pi}}{\psi_p}}} \quad (II)$$

где $J_{\Pi} = \frac{b^2}{D(s-c)}$ (III)

Коэффициент χ принимается в соответствии с п.2.3.1.3.

2.4.2. Обечайки с кольцами жесткости, нагруженные наружным давлением.

Расчет выполняется в соответствии с п.2.4.2 ГОСТ И4249.

2.4.3. Обечайки с кольцами жесткости, нагруженные осевым сжимающим усилием, изгибающим моментом или поперечным усилием.

Расчет выполняется в соответствии с п.2.4.3 ГОСТ И4249.

2.4.4. Обечайки с кольцами жесткости, нагруженные совместно действующими нагрузками.

Расчет выполняется в соответствии с п.2.4.4. ГОСТ И4249.

3. РАСЧЕТ ВЫПУКЛЫХ ДНИЩ

3.1. Расчетные схемы

3.1.1. Расчетные схемы эллиптических, полусферических и торосферических днищ должны соответствовать приведенным в п.3.1.1 ГОСТ 14249.

3.2. Условия применения расчетных формул

3.2.1. Расчетные формулы применимы при выполнении условий: для эллиптических днищ

$$0,002 \leq \frac{S_1 - c}{D} \leq 0,100,$$

$$0,2 \leq \frac{H}{D} \leq 0,5;$$

для торосферических днищ

$$0,002 \leq \frac{S_1 - c}{D} \leq 0,100$$

Для торосферических днищ в зависимости от соотношения параметров R , D_1 , τ_1 приняты следующие типы днищ:

тип А $R \approx D_1$, $\tau_1 \geq 0,095 D_1$;

тип В $R \approx 0,9 D_1$, $\tau_1 \geq 0,170 D_1$;

тип С $R \approx 0,8 D_1$, $\tau_1 \geq 0,150 D_1$.

3.3. Эллиптические, полусферические и торосферические днища

Расчет выполняется в соответствии с п.п.3.3 и 3.4 ГОСТ 14249.

При этом в расчетных формулах для определения толщины стенки и допускаемого давления необходимо допускаемое напряжение, умноженное на коэффициент χ , величина которого принимается равной:

1,2 - для листового проката, сварных и прокатных труб;

1,0 - для прутков и поковок.

4. РАСЧЕТ ПЛОСКИХ КРУГЛЫХ ДНИЩ И КРЫШЕК

Расчет выполняется в соответствии с разд.4 ГОСТ 14249.

5. РАСЧЕТ ОБЕЧАЕК КОНИЧЕСКИХ

Расчет выполняется в соответствии с разд.5 ГОСТ 14249. При этом в расчетных формулах для определения толщины стенки и допускаемого давления необходимо принимать допускаемое напряжение умноженное на коэффициент χ , величина которого определяется в соответствии с п.2.3.1.3.

6. РАСЧЕТ НА МАЛОЦИКЛОВУЮ ПРОЧНОСТЬ

6.1. Общие положения

6.1.1. Расчетные формулы настоящего раздела применимы для сосудов, отвечающих условиям прочности при статических нагрузках в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

6.2. Циклы нагружения

6.2.1. Под циклом нагружения понимают последовательность изменения нагрузки, которая заканчивается первоначальным состоянием, а затем повторяется.

6.2.2. Под размахом колебания нагрузки следует понимать абсолютное значение разности между максимальным и минимальным ее значениями в течение одного цикла.

6.2.3. При расчете на малоцикловую усталость необходимо учитывать следующие циклы нагружения:

1) рабочие циклы, которые имеют место между пуском и остановом рассчитываемого сосуда и относятся к нормальной эксплуатации сосуда;

- 2) циклы нагружения при повторяющихся испытаниях давлением;
- 3) циклы дополнительных усилий от воздействия крепления элементов сосуда или аппарата и крепления трубопроводов;
- 4) циклы нагружения, вызванные стесненностью температурных деформаций при нормальной эксплуатации сосудов.

6.2.4. При расчетах на малоцикловую усталость не учитывают циклы нагружения от:

- 1) ветровых и сейсмических нагрузок;
- 2) нагрузок, возникающих при транспортировании и монтаже;
- 3) нагрузок, у которых размах колебания не превышает 15% от допускаемого значения, установленного при расчете на статическую прочность. При совместном действии нагрузок по п.п. I-3 этому условию должна удовлетворять сумма размахов нагрузок. При определении суммы размахов нагрузок от различных воздействий не учитывают вспомогательную нагрузку, которая составляет менее 10% от всех остальных нагрузок;
- 4) температурных нагрузок, при которых размах колебания разности температур в двух соседних точках менее 25°C ; под соседними точками следует понимать две точки стени сосуда, расстояние между которыми не превышает $\sqrt{2D_S}$.

6.2.5. Допускаемое число циклов нагружения - количество циклов нагружения, при котором обеспечивается усталостная прочность аппарата.

6.2.6. Определение допускаемого числа циклов производится для такого сочетания параметров нагружения, при котором в элементах сосуда или аппарата возникают максимальные напряжения.

6.3. Проверка необходимости расчета на малоцикловую прочность.

6.3.1. Не требуется проводить расчет на малоцикловую проч-

ность, если для всего сосуда или аппарата выполняется условие:

$$\sum N_{i\rho} \left(\frac{\Delta p_i}{[\rho]} \right)^3 + \sum N_{iF} \left(\frac{\Delta F_i}{[F]} \right)^3 + \sum N_{iM} \left(\frac{\Delta M_i}{[M]} \right)^3 + \sum N_{it} \left(\frac{\Delta t_i}{[t]} \right)^3 \leq N_R \quad (I4)$$

6.3.2. Значение N_R следует определять по формуле

$$N_R = \left(\frac{A_0}{[G]} \right)^3, \quad (I5)$$

где коэффициент A_0 определяется по табл.4.

Таблица 4

Марка титана	Значение коэффициента A_0 , МПа
BTI-0	3880
BTI-00	
OT4-0	2620
AT3	3420

6.3.3. Значение $[t]$ определяется по формуле

$$[t] = \frac{[G]}{E \cdot \alpha} \quad (I6)$$

6.3.4. В случае, когда условие (I4) не выполняется, необходимо произвести расчет в соответствии с п.6.4 настоящего руководящего документа.

6.4. Определение допускаемой амплитуды напряжений и допускаемого числа циклов нагружения.

6.4.1. Предварительно производится расчет сосуда или аппарата в соответствии с действующей нормативно-технической документацией для определения основных размеров его конструктивных элементов.

6.4.2. На основании анализа конструкции и параметров нагружения устанавливают наиболее напряженные зоны в узлах сосудов и аппаратов.

6.4.3. В каждой зоне для наиболее нагруженной точки вычисляются максимальные и минимальные в течение цикла значения условных упругих напряжений:

$$(\bar{\epsilon}_1)_{\max}, (\bar{\epsilon}_2)_{\max}, (\bar{\epsilon}_1 - \bar{\epsilon}_2)_{\max}; \quad (I7)$$

$$(\bar{\epsilon}_1)_{\min}, (\bar{\epsilon}_2)_{\min}, (\bar{\epsilon}_1 - \bar{\epsilon}_2)_{\min}.$$

Условные упругие напряжения могут быть определены расчетом на ЭВМ. Для некоторых наиболее типичных узлов решения по определению напряжений приведены в справочном приложении I ГОСТ 25859.

При невозможности определения напряжений расчетным путем их величина может быть определена экспериментально.

6.4.4. Определяется расчетная амплитуда приведенных условных упругих напряжений, за которую принимают наибольшую из следующих величин:

$$\begin{aligned}
 \bar{G}_A &= \frac{1}{2} [(G_1)_{\max} - (G_1)_{\min}]; \\
 \bar{G}_B &= \frac{1}{2} [(G_2)_{\max} - (G_2)_{\min}]; \\
 \bar{G}_G &= \frac{1}{2} [(G_1 - G_2)_{\max} - (G_1 - G_2)_{\min}]
 \end{aligned} \tag{18}$$

6.4.5. Допускаемую амплитуду напряжений определяют по формуле (19) или графикам черт.2-4

$$[G_A] = \left(\frac{1400 - t}{1400} \right) \frac{A \cdot E^t}{\sqrt{n_A \cdot N}} + \frac{B}{n_G} \tag{19}$$

6.4.6. Допускаемое число циклов нагружения определяют по формуле (20) или по графикам черт.2-4

$$[N] = \frac{1}{n_N} \left[\frac{A E^t}{\left(\bar{G}_A - \frac{B}{n_G} \right)} \cdot \left(\frac{1400 - t}{1400} \right) \right]^2 \tag{20}$$

где $\bar{G}_A = \max \left\{ G_A; \frac{B}{n_G} \right\}$ (21)

6.4.7. Значения А и В определяют по табл.5.

Таблица 5

Марка титана	A	B, МШа
ВТИ-0, ВТИ-00	0,4	
ОТ4-0	0,3	
АТ3	0,28	0,25 R _m

6.4.8. Коэффициент запаса прочности по числу циклов $n_N = 30$, по напряжениям $n_g = 2,5$.

6.4.9. Усталостная прочность сосуда или аппарата обеспечивается, если для каждого узла выполняется условие:

$$G_g \leq [G_g] \quad \text{или} \quad N \leq [N]$$

При невыполнении этого условия производится изменение толщин элементов стенок сосуда для снижения амплитуд условных упругих напряжений или уменьшение заданного числа циклов нагружения до безопасного.

Если в зоне действия максимальных напряжений имеются сварные швы, то условие прочности принимает вид:


$$G_g \leq \Psi_c [G_g],$$

где Ψ_c – коэффициент циклической прочности сварного шва, определяемый по приложению 3.

6.4.10. В случаях, когда сосуд или аппарат подвергается действию циклических нагрузок различных типов, определение допускаемого числа циклов нагружения производится на основе линейного суммирования повреждений. В этом случае должно выполняться условие:


$$\sum \frac{N_i}{[N_i]} \leq 1$$

Расчетная кривая усталости для титана BTI-0 и BTI-00 при температуре до 300⁰с




Расчетная кривая усталости для сплава ОТ4-0 при температуре до 400⁰С

$[\sigma_a]$, МПа



Черт.3

Расчетная кривая усталости для сплава АТ3 при температуре до 350°C



Минимальные значения пределов текучести
и временных сопротивлений при расчетных
температурах

Расчет- ная тем- пература стенки сосуда или аппа- рата, °C	Предел текучести R_p , МПа (кгс/см ²)				Временное сопротивление R_m , МПа(кгс/см ²)			
	BTI-0	OT4-0	AT3	BTI-00	BTI-0	OT4-0	AT3	BTI-00
20	304(3100)	392(4000)	530(5400)	245(2500)	373(3800)	471(4800)	589(6000)	294(3000)
100	255(2600)	324(3300)	466(4750)	196(2000)	329(3350)	407(4150)	518(5280)	250(2550)
200	206(2100)	235(2400)	394(4020)	147(1500)	275(2800)	327(3330)	439(4470)	196(2000)
250	189(1900)	196(2000)	380(3870)	128(1300)	245(2500)	294(3000)	422(4300)	167(1700)
300	172(1750)	177(1800)	367(3740)	113(1150)	221(2250)	250(2550)	407(4150)	142(1450)
350	-	157(1600)	334(3400)	-	-	245(2500)	372(3790)	-
400	-	147(1500)	-	-	-	240(2450)	-	-

Коэффициент прочности сварных швов

Вид сварного соединения	Значение коэффициента ψ	
	Длина контролируемых швов от общей длины 100%	Длина контролируемых швов от общей длины от 10 до 50%
Стыковое с двухсторонним проваром автоматической сваркой под флюсом, автоматическая или ручная сварка в среде аргона или гелия с двухсторонним сплошным проплавлением	0,95	0,85
Соединение встык при обеспечении сплошного двухстороннего провара автоматической или ручной сваркой в среде аргона или гелия	0,90	0,80
Соединение встык, сплошной провар не обеспечивается	0,80	0,65
Стыковое соединение, доступное к сварке с одной стороны в защитной среде аргона или гелия и обеспечении защиты с обратной стороны	0,70	0,60

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

Коэффициент циклической прочности сварных швов

Вид сварного соединения	Марка титана	Коэффициент, ψ_c
Стыковые и тавровые сварные соединения с двухсторонним сплошным проводом	ВТИ-0, ВТИ-00	1,0
	ОТ4-0	0,95
	АТ3	0,9
Стыковые соединения, доступные к сварке с одной стороны и имеющие прилегающую подкладку со стороны корня шва по всей его длине	ВТИ-0, ВТИ-00	0,8
	ОТ4-0	0,8
	АТ3	0,75

Примечание. Применение сварных соединений с конструктивными зазорами в конструкциях периодического наружения из титана и его сплавов не допускается за исключением случаев, когда возможность использования таких соединений подтверждена специальными исследованиями (например, допускается конструктивный зазор в зоне соединения обечайки с плоским фланцем или трубной решеткой).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

Термины и их обозначения

Термин	Обозначение
Коэффициент	A
Характеристика материала, МПа	A_0
Площадь поперечного кольца жесткости, мм^2	A_K
Характеристика материала, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	B
Расстояние между двумя смежными кольцами жесткости, мм (см)	B
Сумма прибавок к расчетным толщинам стенок, мм (см)	C
Прибавка для компенсации коррозии и аэрози, мм (см)	C_1
Прибавка для компенсации минусового допуска, мм (см)	C_2
Прибавка технологическая, мм (см)	C_3
Внутренний диаметр сосуда или аппарата, мм (см)	D
Наружный диаметр сосуда или аппарата, мм (см)	D_1
Модуль продольной упругости при расчетной температуре, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	E, E^t
Допускаемое растягивающее или сжимающее усилие, Н (кгс)	$[F]$
Размах колебания усилия, Н (кгс)	ΔF
Высота выпуклой части днища без учета цилиндрической части, мм (см)	H
Высота сечения кольца жесткости, измеряемая от срединной поверхности обечайки, мм (см)	h_2

Термин	Обозначение
Есразмерный коэффициент	K_4
Расчетная длина гладкой обечайки, мм (см)	l
Расстояние между двумя кольцами жесткости то осьм, проходящим через центр тяжести поперечного сечения колец жесткости, мм (см)	l_1
Расстояние между крайними кольцами жест- кости и следующими эффективными элемента- ми жесткости, мм (см)	l_2
Допускаемый изгибающий момент, Н.мм (кгс.см)	M_u
Размах колебаний изгибающего момента, Н.мм (кгс.см)	ΔM_i
Число циклов нагружения	N
Число циклов нагружения осевым усилием	N_{if}
Число циклов нагружения изгибающим моментом	N_{im}
Число циклов нагружения давлением	N_{ip}
Число циклов нагружения температурой	N_{it}
Допускаемое число циклов нагружения	$[N]$
Коэффициент запаса прочности по времен- ному сопротивлению	n_g
Коэффициент запаса устойчивости	n_y
Коэффициент запаса прочности по числу цик- лов	n_n
Коэффициент запаса прочности по напряжениям	n_g
Расчетное внутреннее избыточное или наруж- ное давление, МПа (кгс/см ²)	p
Допускаемое внутреннее избыточное или на- ружное давление, МПа (кгс/см ²)	$[p]$

Термин	Обозначение
Размах колебания давления, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	ΔP_i
Допускаемое внутреннее избыточное давление или наружное, определяемое из условия прочности или устойчивости всей обечайки (с кольцами жесткости), МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	$[P]_i$
Допускаемое внутреннее избыточное давление или наружное, определяемое из условия прочности или устойчивости обечайки между двумя соседними кольцами жесткости, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	$[P]_k$
Радиус кривизны в вершине днища по внутренней поверхности, мм (см)	R
Минимальное значение условного предела текучести при расчетной температуре, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	R_p
Минимальное значение временного сопротивления при расчетной температуре, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	R_m
Минимальное значение временного сопротивления при температуре 20°C , МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	R_{m0}
Наружный радиус отбортовки торосферического днища, мм (см)	r_i
Исполнительная толщина стенки обечайки, мм (см)	s
Исполнительная толщина стенки днища (крышки), мм (см)	s_1
Расчетная толщина стенки обечайки, мм (см)	s_p
Расчетная температура, $^\circ\text{C}$	t
Допускаемая температура	$[t]$
Размах колебания расчетной температуры	Δt_i

Термин	Обозначение
Температурный коэффициент линейного расширения, $1/{}^{\circ}\text{C}$	α
Коэффициенты	χ, λ_n
Амплитуда напряжений, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	\tilde{G}_a
Главные напряжения, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	\tilde{G}_i ($i = 1, 2$)
Допускаемое напряжение при расчетной температуре, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	$[\tilde{G}]$
Допускаемая амплитуда напряжений, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	$[\tilde{G}_a]$
Допускаемое напряжение для кольца жесткости при расчетной температуре, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	$[\tilde{G}]_k$
Коэффициент прочности сварных швов	ψ
Коэффициент пиклической прочности сварного шва	ψ_c
Коэффициент прочности сварных швов кольца жесткости	ψ_k
Коэффициент прочности продольного сварного шва	ψ_p
Расчетный коэффициент прочности сварного шва	ψ_r
Коэффициент прочности кольцевого сварного шва	ψ_t

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Минтяжмаша СССР
от 27.11.90. № ВА-002-1-111-25

2. РАЗРАБОТЧИКИ:

В.В.Грязнов, канд.экон.наук; Ю.Б.Якимович; В.И.Рачков,
канд.техн.наук; С.М.Кутепов, канд.техн.наук; Т.С.Плешакова;
Л.С.Притыкина; И.В.Сухарникова; В.В.Васильев

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН НИИхиммаш

за № от

4. СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА:

Срок первой проверки 1994 год

Периодичность проверки 5 лет.

5. ВЗАМЕН ОСТ 26-01-279-78, РД FTM 26-01-133-81

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 14249-89	Вводная часть, I.1, I.2, I.3, I.4, 2.1, I.2, 2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 3.1, I.3.3, 4.5.
ГОСТ 25859-83	6.4.3.
ОСТ 26-II-06-85	Вводная часть, I.1.I.