

Министерство нефтяной промышленности

ВНИИСПНефть

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

**МЕТОДИКА ПО ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ ТРУБ И ПОВЕРОЧНОГО
РАСЧЕТА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
НА МАЛОЦИКЛОВУЮ ПРОЧНОСТЬ**

РД 39-0147103-361-86

1987

Министерство нефтяной промышленности

ВНИСИПнефть

УТВЕРЖДЕН

начальником Главтранснефти

В.Д.Черняевым

10 ноября 1986 года

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

**МЕТОДИКА ПО ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ ТРУБ И ПОВЕРОЧНОГО
РАСЧЕТА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
НА МАЛОЦИКЛОВУЮ ПРОЧНОСТЬ**

РД 39-0147ПЗ-361-86

Настоящая методика является нормативно-техническим документом, регламентирующим выбор параметров труб и контрольный поверочный расчет линейной части магистральных нефтепроводов на малоцикловую прочность в процессе их проектирования, а также позволяет определять остаточный ресурс труб с поверхностными дефектами в условиях эксплуатации.

Указанный документ дополняет статический расчет линейной части магистральных нефтепроводов на прочность при проектировании, а для условий эксплуатации позволяет принимать управленческие решения по режимам работы магистральных нефтепроводов с учетом остаточного ресурса труб.

Методика разработана:

Уфимским нефтяным институтом – к.т.н. Абдуллин И.Г., к.т.н. Худякова М.А., ст.инженером Гареевым А.Г.

ВНИСПТнефть – к.т.н. Масловым Л.С., к.т.н. Зайнуллин Р.С.

Главтранснефть – Галиком В.Х.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИКА ПО ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ ТРУБ И ПОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ НА МАЛОЦИКЛОВУЮ ПРОЧНОСТЬ

РД 39-0147103-361-86

Вводится впервые

Срок введения установлен с 01.01.87 г.

Срок действия до 01.01.90 г.

Методика предназначена для проектных организаций, занимающихся проектированием (реконструкцией) линейной части магистральных нефтепроводов. Распространяется на выбор геометрических параметров электросварных труб и поперечный расчет нефтепровода в условиях малоциклового коррозионно-усталостного нагружения.

Она может быть использована территориальными управлениями магистральных нефтепроводов с целью прогнозирования долговечности труб с поверхностными дефектами после ремонта нефтепроводов по критерию малоциклового прочностного состояния.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая методика поперечного расчета устанавливает единый подход к определению параметров электросварных труб и ресурса работы линейной части магистрального нефтепровода в условиях малоциклового коррозионно-усталостного разрушения.

1.2. Необходимость разработки обоснована тем, что в связи с технологическими отклонениями насосных агрегатов или изменением режима их работы вызываются колебания давления в трубопроводе, приводящие к циклическому упругопластическому деформированию металла в области концентраторов напряжений.

Минимальное отклонение (падение) давления, вызывающее малоцикловую усталость металла, от проектного, установленного для нефтепровода, определяется по формуле:

$$P_{ц} = \frac{2 \cdot \delta \cdot \sigma_{\text{дд}}}{D \cdot \alpha_{\sigma}} \quad (1)$$

В связи с этим за цикл малоциклового нагружения принимается разность между рабочим давлением P и величиной $P_{ц}$, определяемой по формуле (1):

$$P_0 = P - P_{ц} \quad (2)$$

1.3. Частота циклов нагружения для проектируемого нефтепровода устанавливается соответствующей действующим нефтепроводам, эксплуатирующимся в условиях, идентичных проектируемым.

При отсутствии опыта эксплуатации нефтепроводов, подобных проектируемому, допускается принимать частоту изменения давления 1 цикл в сутки.

1.4. К геометрическим параметрам электросварных труб магистральных нефтепроводов, подлежащих обоснованному выбору их количественных значений на стадии проектирования, отнесены геометрические параметры сварного шва (ширина шва, высота усиления, радиус перехода от шва к основному металлу), сварного соединения (смещение кромок, угловатость), овальность трубы. Кроме того, на стадии эксплуатации регламентации подлежат поверхностные дефекты труб в виде трещин, царапин, надрезов (см. приложение I)

1.5. В зонах концентраторов напряжений металл труб работает в режиме жесткого малоциклового усталостного нагружения при одностороннем воздействии коррозионно-активных сред (компоненты перерабатываемого продукта и высокоминерализованные грунтовые электrolиты).

1.6. В зонах концентраторов напряжений при колебаниях дав-

ления в трубопроводе достигается предельное состояние, связанное с инициированием коррозионно-усталостных трещин.

I.7. Оценки несущей способности по долговечности и деформациям проводится расчетным путем с учетом воздействия коррозионной среды, отрицательных температур, а также результатов испытания образцов натуральных труб при циклическом нагружении.

I.8. Полученные расчетным путем по данной методике количественные значения геометрических параметров электросварных труб, определяющих допустимую величину геометрического коэффициента концентрации напряжений (α_e), сравниваются с соответствующими, приведенными в ТУ на трубы, ГОСТ 20295-74 и принимаются за основу проектной организацией в случае их удовлетворения расчетной долговечности. В противном случае их значения выставляются заводу-изготовителю в виде дополнительных требований с учетом его технико-экономических возможностей.

I.9. При проектировании магистрального нефтепровода, в зависимости от согласованного уровня концентраторов напряжений в трубах, нормативного срока службы и конкретной частоты нагружения (ν), назначается допустимое число циклов нагружения магистрального нефтепровода в процессе его эксплуатации, при этом обслуживающий персонал нефтепровода обязан следить за расходом назначенного числа циклов (ресурса циклов).

I.10. В ходе капитальных ремонтов производится оценка наличия и величин концентраторов напряжений в виде поверхностных дефектов, остаточного ресурса нефтепровода с выявленным поверхностным дефектом и принятие решения о регламенте дальнейшей эксплуатации трубопровода или замены дефектного участка.

I.11. Методика распространяется и на отдельные участки магистрального нефтепровода, отличающиеся величиной рабочих давлений, размерами и марками материала электросварных труб.

1.12. Обеспечение допустимой величины коэффициентов концентрации напряжений на трубах способствует безотказной работе магистрального нефтепровода в течение нормативного срока службы.

1.13. Данная методика разработана в развитие базовых руководящих документов Миннефтепрома "Нефтепровод магистральный. Надежность. Качественные методы оптимизации параметров. Основные положения "ОСТ 39-170-84, "Методика оптимизации параметров комплектующих изделий магистральных нефтепроводов по критерию надежности" РД 39-30-1167-84.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ

- σ_s - временное сопротивление, МПа;
- $\sigma_{4.2}$ - условный предел текучести, МПа;
- σ_p - упругие номинальные напряжения в стенке трубы, МПа;
- σ_a - упругопластические напряжения в концентраторе, МПа;
- σ_{\perp} - предел выносливости, МПа;
- E - модуль упругости, МПа;
- μ - коэффициент Пуассона;
- ϵ_p - упругие номинальные деформации в стенке трубы ($\epsilon_p = \sigma_p/E$);
- ϵ_a - упругопластические деформации в концентраторе,
- ϵ_T - деформации, соответствующие пределу текучести;
- ρ - проектное давление, МПа;
- ρ_4 - максимальное давление, определяющее малоцикловое напряжение в шве, МПа;
- D - внутренний диаметр трубы, м;
- R - радиус трубы, м;
- δ - толщина стенки трубы, м;
- b - ширина сварного шва, м;
- c - высота усиления сварного шва, м;
- r - радиус перехода от шва к основному металлу, м;

- r - радиус в вершине поверхностного дефекта, м;
 S - величина смещения кромок сварного соединения, м;
 t - глубина подреза или поверхностного дефекта, м;
 β - угловатость сварного соединения, рад.;
 v - относительная овальность трубы ($v = \frac{D_{max} - D_{min}}{D}$);
 D_{max} и D_{min} - максимальный и минимальный диаметры труб, мм;
 ψ - относительное сужение при разрыве;
 ψ_p - относительное равномерное сужение образца при растяжении;
 δ_k - относительное удлинение при разрыве образца;
 α_σ - теоретический коэффициент концентрации упругих напряжений;
 K_ϵ - коэффициент концентрации деформации в упругопластической области;
 α_σ - теоретический коэффициент концентрации напряжений формы сварного шва;
 $\alpha_{г.о.}$ - коэффициент концентрации напряжений геометрического отклонения (смещение кромок, угловатость, овальность);
 $[N]$ - допустимое число циклов нагружения;
 n - коэффициент деформационного упрочнения металла;
 n_ϵ - коэффициент запаса по деформации;
 n_N - коэффициент запаса по долговечности;
 ν - частота нагружения нефтепровода, цикл/сутки;
 T - нормативный срок службы нефтепровода, сутки;

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ И ПОВЕРХНОСТНОГО ДЕФЕКТА ТРУБ

3.1. Коэффициенты концентрации напряжений сварного соединения зависят от геометрических параметров сварного шва, геометрических отклонений в виде смещения кромок, угловатости,

овальности трубы.

3.2. Инженерная оценка напряженного состояния сварных соединений производится в рамках допустимости принципа суперпозиции, согласно которому общий коэффициент концентрации напряжений α_{σ} представляется в виде произведения коэффициента концентрации формы шва α_{φ} и геометрического отклонения $\alpha_{r,0}$.

$$\alpha_{\sigma} = \alpha_{\varphi} \cdot \alpha_{r,0}. \quad (3)$$

3.3. Величина коэффициента концентрации напряжений формы шва определяется по формуле

$$\alpha_{\varphi} = 1 + 1 / \sqrt{\frac{r}{\delta} (14 \cdot \frac{\delta}{r} + 17 \frac{r}{\delta} + 5)} \quad (4)$$

3.4. Коэффициент концентрации геометрических отклонений при наличии одновременно нескольких дефектов определяется по формуле

$$\alpha_{r,0} = 1 + \sum_i \frac{K_i}{r} \quad (5)$$

В частности

$$\alpha_{r,0} = 1 + K_1 + K_2 + K_3, \quad (6)$$

где K_1, K_2 и K_3 - коэффициенты, учитывающие соответственно влияние смещения кромок, угловатости и овальности.

3.5. Значения коэффициентов K_1, K_2, K_3 определяются по формулам

$$K_1 = 3 \frac{S}{\delta}; \quad (7)$$

$$K_2 = \frac{6\delta}{S} \cdot \operatorname{tg} \beta \quad (8)$$

$$K_3 = \frac{r}{S} \left[1 + 4(1 - \mu^2) \frac{r}{E} \left(\frac{K}{\delta} \right)^2 \right] \quad (9)$$

3.6. При наличии в сварном шве подреза значение α_{φ} , рассчитанное по (4), умножается на коэффициент α_n , который определяется по формуле

$$\alpha_n = 1 + 0,58 \sqrt{t/r} \quad (10)$$

Формула (10) используется также для оценки коэффициента концентрации напряжений поверхностного дефекта типа царапины,

надреза, риски.

Значения α_p , α_n , K_1 , K_2 и K_3 можно определить по графикам, приведенным в приложении 4.

4. РАСЧЕТ МАЛОЦИКЛОВОЙ КОРРОЗИОННО-УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА

4.1. Определение действующих напряжений и деформаций

4.1.1. Действующие в стенке трубы номинальные напряжения σ_p , без учета их локальной концентрации на отдельных участках поверхности трубы, определяются в зависимости от эксплуатационных нагрузок и температуры перекачиваемого продукта, размеров трубы и физико-механических свойств трубной стали согласно СНиП 2.05.06.-85.

4.1.2. Переход от значений номинальных упругих напряжений и деформаций к локальным упругопластическим напряжениям и деформациям в зонах концентрации напряжений производится по интерполяционной зависимости Нейбера, связывающей значение теоретического коэффициента концентрации напряжений с коэффициентами концентрации деформации и напряжения в упругопластической области:

$$\alpha_\sigma^2 = K_\varepsilon \cdot K_\sigma \quad (11)$$

4.1.3. Значения K_ε и K_σ определяются по формулам

$$K_\varepsilon = \alpha_\sigma^{\frac{2}{1-n}} (\sigma_p / \sigma_{d, \sigma})^{\frac{1-n}{n}} \quad (12)$$

$$K_\sigma = \alpha_\sigma^{\frac{2n}{1-n}} (\sigma_p / \sigma_{d, \sigma})^{\frac{n-1}{n+1}} \quad (13)$$

Значения K_ε и K_σ можно определить по графикам, приведенным в приложении 4.

4.1.4. Коэффициент деформационного упрочнения n определяется по формуле

$$n = \ln \left(1 + \frac{K \cdot \delta n - \psi}{K - 1 + \psi} \right), \quad (14)$$

где K - кратность образца (5 или 10).

4.2. Определения коррозионно-усталостной долговечности

4.2.1. Значение упругопластической деформации в концентрате напряжений определяется по формуле

$$\varepsilon_{\alpha} = K_{\varepsilon} \cdot \varepsilon_{p} \quad (15)$$

4.2.2. Зависимость долговечности от величины упругопластической деформации выражается формулой

$$\varepsilon_{\alpha} = \frac{1}{4} \cdot \ln \left(\frac{1}{1 - \psi} \right) \cdot N^{-m} + \frac{\sigma_{-1}}{E} \quad (16)$$

При отсутствии данных о пределе усталости σ_{-1} для конкретной марки трубной стали можно принимать $\sigma_{-1} \approx 0,4 \sigma_{\beta}$.

4.2.3. Относительное сужение ψ определяется согласно ГОСТ 1497-73 для конкретной марки трубных сталей и условий эксплуатации нефтепровода *).

Значение показателя степени m , характеризующего меру изменения долговечности при изменении параметров среды (активность рабочей среды, температура), определяется по результатам испытания на малоцикловую усталость конкретной трубной стали по ГОСТ 23026-78. Значения ψ для металла зоны концентратора напряжений и m выдается заводом-изготовителем труб по запросу проектного института, указывающего вид рабочей среды и ее температуру.

Для металла труб импортной поставки или находящихся в эксплуатации, указанные коэффициенты определяются соответствующими исследованиями в специализированных лабораториях по запросу эксплуатирующей организации.

*) скорость перемещения подвижного захвата испытательной машины должна быть не более 0,2 мм/мин (соответствует средней скорости нарастания давления в трубопроводе при выходе на заданный режим)

4.2.4. Коррозионно-усталостная долговечность трубопровода определяется по формуле

$$N = \left(\frac{\frac{1}{4} \cdot \ln \left(\frac{1}{1-\psi} \right)}{\varepsilon_a - \alpha_s / E} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (17)$$

4.2.5. Число циклов N должно быть не менее допустимого $[N]$, определяемого по формуле

$$[N] = \gamma \cdot T \quad (18)$$

4.2.6. В случае, когда рассчитанное значение N оказывается ниже $[N]$, необходимо изменить величину чувствительных параметров расчетной зависимости (17) путем снижения концентрации напряжения сварного соединения, изменения размеров трубы и давления перекачиваемого продукта, а также выбором конструкционного материала с соответствующими физико-механическими свойствами.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ

5.1. За допустимую упругопластическую деформацию в зоне концентратора напряжений принимается ее минимальное значение, определенное по формулам

$$[\varepsilon_a] = \frac{1}{4 \cdot n_\varepsilon} \cdot \ln \left(\frac{1}{1-\psi} \right) \cdot [N]^{-m} \cdot \frac{\sigma_{-1}}{n_\varepsilon \cdot E}; \quad (19)$$

$$[\varepsilon_a] = \frac{1}{4} \cdot \ln \left(\frac{1}{1-\psi} \right) ([N] \cdot n_n)^{-m} + \frac{\sigma_{-1}}{E} \quad (20)$$

Значения коэффициентов запаса по деформации n_ε и долговечности n_n определяются в соответствии с рекомендациями [6] и принимаются равными $n_\varepsilon = 1,25$; $n_n = 3$.

5.2. Допустимое значение коэффициента концентрации напряжений электросварной трубы определяется по формуле

$$[\alpha_s] = \left(\frac{[\varepsilon_a]}{\varepsilon_p} \right)^{\frac{1-n}{2}} \cdot \left(\frac{\sigma_p}{\sigma_{a,s}} \right)^{\frac{n-1}{2}} \quad (21)$$

6. ОЦЕНКА И ВЫБОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРУБ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ

6.1. Значение коэффициента концентрации напряжений сварного соединения α_s , определенного по формулам (3) и (10) сравнивается со значением допустимого коэффициента концентрации напряжений $[\alpha_s]$ (21).

6.2. Для установленных условий эксплуатации нефтепровода и выбранных геометрических параметров труб должно удовлетворяться условие

$$\alpha_s < [\alpha_s] \quad (22)$$

6.3. В случае, если условие (22) не удовлетворяется, необходимо, воздействуя на параметры зависимости (3) для установленных режимов перекачки, добиться его удовлетворения (см. п. 4.2.6).

6.4. Количественные значения геометрических параметров электросварных труб, обеспечивающих нормативный срок службы, должны сравниваться с соответствующими параметрами, приведенными в ТУ на трубы, ГОСТ 20295-74 или СНиП 2.05.06-85, и приниматься за основу проектной организацией в случае их удовлетворения расчетной долговечности. В противном случае их значения выставляются заводу-изготовителю в виде дополнительных требований с учетом его технико-экономических возможностей.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА НЕФТЕПРОВОДА С ПОВЕРХНОСТНЫМ ДЕФЕКТОМ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Установить время появления на трубе поверхностного дефекта, определить его геометрические размеры (см. приложение 2) и количество циклов нагружения $N_{\text{раб}}$, воспринятое нефтепроводом к моменту появления дефекта.

7.2. Определить для данного дефекта значение коэффициента концентрации напряжений α_s по формуле (10) или рис. п. 4.5.

(приложение 4).

7.3. Для полученного значения α_g по формуле (17) определить число циклов N_g .

7.4. Определить остаток установленного по усталостной долговечности ресурса $[N_{\text{ост}}]$ как разность допустимого числа циклов $[N]$ и $N_{\text{раб}}$

$$[N_{\text{ост}}] = [N] - N_{\text{раб}}$$

7.5. Сравнить значения долговечности трубы с поверхностным дефектом N_g с $[N_{\text{ост}}]$.

Если $[N_{\text{ост}}] \leq N_g$, то допускается дальнейшая эксплуатация трубопровода с данным дефектом на проектном режиме перекачки; если $[N_{\text{ост}}] > N_g$, то принимается решение о снижении давления в трубопроводе, создающего в поверхностном дефекте упругопластические деформации, не превышающие по величине допустимые упругопластические деформации ϵ_a и обеспечивающие установленную для нефтепровода коррозионно-усталостную долговечность.

Величина давления (ρ'), при котором разрешается эксплуатация нефтепровода с поверхностным дефектом, определяется из выражения

$$\rho' = \frac{[\epsilon_a]}{\epsilon_a} \rho, \quad (23)$$

где ϵ_a - упругопластическая деформация в зоне поверхностного дефекта.

При невозможности снижения установленного для нефтепровода давления до рассчитанного по (23) дальнейшая эксплуатация его с обнаруженным дефектом не допускается.

Восстановление первоначальной производительности нефтепровода должно осуществляться заменой дефектного участка новой трубой или строительством лупинга по усмотрению эксплуатирующей организации.


Примеры расчета приведены в приложении 3.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. СНиП 2.05.06.-85. Магистральные трубопроводы./ГОССТРОЙ СССР.- М.: ЦИТИ ГОССТРОЯ СССР, 1985.
2. ГОСТ 1497-73. Металлы. Методы испытания на растяжение - М.: Издательство стандартов, 1977.
3. ГОСТ 23026-78. Металлы. Метод испытания на малоцикловую и многоцикловую усталость. - М.: Издательство стандартов, 1978.
4. ОСТ 39-170-84. Отраслевой стандарт. Нефтепровод магистральный. Надежность. Количественные методы оптимизации параметров. Основные положения. - М.: ХОЗУ Миннефтепрома, 1985.
5. РД 39-30-1167-84. Методика оптимизации параметров комплектующих изделий магистральных нефтепроводов по критерию надежности. - Уфа, ВНИСПТнефть, 1985.
6. Р 523-83. Рекомендации по расчету трубопроводов на долговечность по теории предельных процессов нагружения. М.:ВНИИСТ, 1984.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Геометрические параметры электросварной трубы



- а - геометрические параметры сварного шва;
 б - смещение кромок;
 в - угловатость;
 г - поверхностные дефекты;
 д - овальность трубы

Рис. П. I. I.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ НА
ДЕЙСТВУЮЩЕМ ВВЕТВЕРОВОДЕ

П.1. Замер ширины шва (b) производится штангенциркулем (рис.П.2.1., а).

П.2. Замер высоты усиления шва (c) производится штангенциркулем (штангенглубиномером) (рис.П.2.1., б).

П.3. Определение смещения кромок производится замерами высоты усиления шва с противоположных сторон штангенциркулем (см. п. П.2.). Величина смещения кромок определяется как разность значений этих измерений: $S = (C_1 - C_2)$ (рис.П.2.1., в).

П.4. Определение угловатости производится с помощью трех измерений. Первым измерением определяется высота усиления шва (c) (см. п. П.2., рис. П.2.1., г.). Второе измерение проводится с помощью специальной насадки к штангенциркулю, имеющей постоянную базу (L), расстояние между упорами насадки должно быть не менее 2 В. Насадка упорами устанавливается на горизонтальную поверхность и стержень глубиномера доводится до касания с ней, при этом на шкале штангенциркуля получается величина (C_0) (рис. П.2.1., д).

Третье измерение проводится установкой насадки со штангенциркулем на сварное соединение. Стержень глубиномера доводится до касания с усилением шва. На шкале штангенциркуля получается величина (C_1) (рис. П.2.1., е).

При известной ширине шва (b) угловатость определяется:

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{2 [c - (C_0 - C_1)]}{L - b}$$

Для измерения малых перемещений можно использовать вместо штангенциркуля индикатор часового типа.

П.5. Радиус перехода от шва к основному металлу (r) опре-

Схемы измерения геометрических параметров сварного соединения




Рис. П.2.1.

делается путем изготовления слепка с данного участка сварного соединения с помощью пластичного материала.

Размер радиуса на полученной реплике определяется с помощью проекторов типа БП, ПМК или универсальных измерительных микроскопов типа ММИ, БМН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

Пример № I.

Определить коэффициент концентрации напряжения сварного соединения прямошовной электросварной трубы диаметром 0,82м и толщиной стенки 0,01м, изготовленной из стали марки 17ГПС.

Сварной шов имеет следующие параметры:

ширина шва 0,025м;

высота усиления - 0,003м;

радиус перехода от шва к основному металлу - 0,0025м.

Сварное соединение имеет:

смещение кромок - 0,001м;

угловатость - 3° (0,0524 рад.);

Труба имеет овальность 0,01.

Проектное установленное давление - 5,5 МПа.

Кольцевые напряжения - 225,5 МПа.

Предел текучести - 383 МПа.

Коэффициент запаса по числу циклов $n_N = 3$.

Коэффициент запаса по деформации $n_\epsilon = 1,25$.

Коэффициент деформационного упрочнения $n = 0,15$.

Для исходных данных получаем значение коэффициента концентрации напряжения $\alpha_\sigma = 1,5$; коэффициент концентрации напряжений сварного соединения $\alpha_\sigma = 3,4$, $K_\epsilon = 5,67$, $K_\sigma = 2$.

Значение допустимой величины упругопластической деформации для допустимого числа циклов нагружения нефтепровода (18) $[N] = 1$ цикл/сутки $\times 365 \times 33$ года = 12000 циклов определяется по (19), (20) и равно при действии коррозионно активной среды ($m = 0,53$) для $n_\epsilon = 1,25$; $[\epsilon_a] = 0,00209$; $n_N = 3$; $[\epsilon_a] = 0,00193$.
Принимаем наименьшее значение $[\epsilon_N] = 0,00193$, при этом $[\alpha_\sigma] = 1,7$.

Для сравнения при расчете допустимого теоретического коэффициента концентрации напряжений, проведенном без учета действия коррозионной среды ($m = 0,5$), получено значение $[\alpha_\sigma] = 1,9$. Сравниваем значения α_σ и $[\alpha_\sigma]$. Результаты расчета показывают, что при заданных геометрических параметрах сварного соединения и режиме перекачки не обеспечивается коррозионно-усталостная долговечность нефтепровода. Для ее обеспечения необходимо на стадии проектирования скорректировать параметры сварного соединения в сторону уменьшения α_σ .

Пример № 2.

Определить число циклов до разрушения линейной части магистрального нефтепровода по известным геометрическим параметрам электросварной трубы с учетом коррозионного фактора и для сравнения без учета действия коррозионной среды.

Исходные данные.

Труба диаметром - 0,82 м с толщиной стенки - 0,01 м, изготовлена из стали 17Г1С, временное сопротивление на разрыв - $\sigma_B = 520$, относительное сужение при разрыве - $\psi = 0,60$. Проектное установившееся давление в трубопроводе - $P = 5,5$ МПа.

В примере поперечного расчета на малоцикловую прочность учитываются только кольцевые напряжения от внутреннего давления и соответствующие им деформации в стенке трубы.

$$\sigma_p = \frac{P \cdot D}{2\delta}; \quad \epsilon_p = \frac{\sigma_p}{E}$$

В рассматриваемом случае $\epsilon_p = 0,0011$.

Предположим, что коэффициент концентраций напряжений заводского продольного шва трубы, определенный расчетным путем с учетом угловатости, овальности труб и смещения кромок, составил: $\alpha_\sigma = 2,0$.

Коэффициенты концентрации деформаций и напряжений K_ϵ и K_σ определяются по (12) и (17) соответственно.

Получены значения $K_{\epsilon} = 2,3$, $K_{\sigma} = 1,7$ и согласно (16) величина упругоэластических деформаций $\epsilon_a = 0,00253$.

Для трубной стали I7Г1С опытным путем определены значения показателя степени зависимости от коррозионного воздействия среды, которые представлены в таблице.

Таблица.

Значения показателя степени m .

Рабочие среды	!	m
воздух, плюс 20°C		0,50
воздух, минус 40°C		0,59
3%-ный раствор NaCl (имитация пластовой среды)		0,54
3%-ный раствор NaCl-нефть (1:3)		0,53
нефть		0,52

В качестве коррозионно-активной среды в рассматриваемом примере выбрана нефть с остатками пластовой воды ($m = 0,55$).

Долговечность в коррозионно-активной среде определяется по (17) и составила 13754 цикла, а долговечность без учета коррозионно-активной среды—23950 циклов.

Коррозионные воздействия среды (нефть с остатками пластовой воды) почти в 2 раза снижает усталостную долговечность трубопровода, что подчеркивает необходимость учета воздействия коррозионного фактора при проектных и эксплуатационных оценках малоциклового усталостной долговечности трубопровода.

Пример № 3.

Для магистрального нефтепровода и режимов его работы, оговоренных в примерах № 1, № 3, определить остаточный ресурс работы нефтепровода с поверхностным дефектом, образовавшимся на трубе в процессе его капитального ремонта через 11 лет эксплуатации,

Допустимое число циклов нагружения $[N] = 12000$ (циклов). Труба эксплуатировалась с концентратором напряжения сварного соедине-

ния $\alpha_g = 2,0$; $[\varepsilon_a] = 0,00193$. Величина коэффициента концентрации напряжений поверхностного дефекта, определенного по рис. П.4.5., равна $\alpha_g = 2,6$ ($K_g = 3,55$).

За II лет эксплуатации нефтепровод воспринял

$$N_{\text{раб}} = I \times 365 \times II = 4015 \text{ (циклов)}$$

Остаток установленного ресурса составил:

$$[N_{\text{ост}}] = 12000 - 4015 = 7985 \text{ (циклов)}.$$

Число циклов до разрушения трубы с поверхностным дефектом равно:

$$N_g = \left(\frac{\ln \frac{100}{100-60}}{4(0,0039 - \frac{0,4 \cdot 540}{2 \cdot 10^5})} \right)^{\frac{1}{0,53}} = 3910 \text{ (циклов)}$$

Сравнивая $[N_{\text{ост}}]$ и N_g , получаем, что $[N_{\text{ост}}] > N_g$.

Принимается решение снизить давление перекачиваемого продукта по (23).

$$p' = \frac{2}{2,6} \cdot 5,5 = 4,2 \text{ (МПа)}$$

Таким образом, для обеспечения заданного ресурса работы нефтепровода с поверхностным дефектом указанных размеров необходимо эксплуатировать его при давлении перекачки, равном 4,2 МПа.

В случае, если дефект был заложен в процессе строительства нефтепровода (до начала эксплуатации), то усталостная долговечность его должна оцениваться по (19).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Зависимость $\alpha\varphi$ от геометрических параметров сварного соединения




Рис. П.4.1.

Зависимость $d\varphi$ от геометрических параметров сварного шва




Рис. П.4.2.

Зависимость α_{φ} от геометрических параметров сварного шва






Рис. П. 4.3

Коэффициенты концентрации изгибных напряжений для
сварных соединений со смещением кромок, угловатостью
и овальностью труб



Зависимость коэффициента концентрации напряжений
от геометрии подреза сварных швов и поверхностного
дефекта




Рис. П. 4.5.

Зависимость K_σ и K_ϵ от номинального напряжения $\bar{\sigma}_H$




Рис. П.4.6.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие положения	<u>3</u>
2. Обозначения	<u>6</u>
3. Определение коэффициентов концентрации напряжений сварного соединения и поверхностного дефекта труб	<u>7</u>
4. Расчет малоциклового коррозионно-усталостной прочности линейной части магистрального нефтепровода	<u>9</u>
5. Определение допустимого значения коэффициента концентрации напряжения	<u>11</u>
6. Оценка и выбор геометрических параметров труб магистральных нефтепроводов	<u>12</u>
7. Определение остаточного ресурса нефтепровода с поверхностным дефектом в условиях эксплуатации	<u>12</u>
Список использованных источников	<u>14</u>
Приложение 1. Геометрические параметры электросварной трубы	<u>15</u>
Приложение 2. Методика определения геометрических параметров сварного соединения на действующем нефтепроводе	<u>16</u>
Приложение 3. Примеры расчета	<u>19</u>
Приложение 4. Графические зависимости для определения коэффициентов концентрации напряжений и деформаций	<u>23</u>

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
МЕТОДИКА ПО ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ ТРУБ И ПОВЕРОЧНОГО
РАСЧЕТА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
НА МАЛОЦИКЛОВУЮ ПРОЧНОСТЬ
РД 39-0147103-361-86

Издание НИИСПНефти
450055, г.Уфа, пр.Октября, 144/3

Подписано к печати 26.12.86 г. П04858
Формат 90х60/16. Уч.-изд.л. 1,5. Тираж 155 экз.
Заказ 230

Ротапринт НИИСПНефть