

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
МОСКОМАРХИТЕКТУРА

---

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по расчету и проектированию  
ограждающих конструкций с применением  
монолитного теплоизоляционного  
полистиролбетона  
с высокопоризованной  
и пластифицированной матрицей

---

2006

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
МОСКОМАРХИТЕКТУРА

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по расчету и проектированию  
ограждающих конструкций с применением  
монолитного теплоизоляционного  
полистиролбетона  
с высокопоризованной  
и пластифицированной матрицей

2006

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

1. Разработаны: Московским научно-исследовательским и проектным институтом типологии, экспериментального проектирования (ГУП МНИИТЭП) и Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ).

### **Авторский коллектив:**

д.т.н. Гурьев В.В.	- МНИИТЭП
к.ф.-м.н. Дорофеев В.М.	- МНИИТЭП
к.т.н. Гохберг Ю.Ц.	- МНИИТЭП
д.т.н. Семченков А.С.	- НИИЖБ
к.т.н. Ярмаковский В.Н.	- НИИЖБ
д.т.н. Чиненков Ю.В.	- НИИЖБ
к.т.н. Литвиненко Д.В.	- НИИЖБ
к.т.н. Хаимов И.С.	- НИИЖБ
инж. Горкин Д.О.	- НИИЖБ

2. Подготовлены к утверждению и изданию Управлением городского заказа разработки документации по территориальному планированию и планировке территории.

3 Утверждены приказом Москомархитектуры от 08.11.06 г. № 204.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Москомархитектуры.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр
<b>Введение.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Область применения и общие требования к ограждающим конструкциям с применением МПВМ.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Показатели МПВМ для расчета и проектирования конструкций с его применением.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1. Нормативные и расчётные значения прочностных и деформационных характеристик МПВМ.....</b>	<b>8</b>
<b>2.2. Теплофизические показатели МПВМ.....</b>	<b>9</b>
<b>2.3. Показатели морозостойкости и огнестойкости МПВМ.....</b>	<b>10</b>
<b>3. Технические решения самонесущих наружных стен с применением МПВМ с использованием несъемной опалубки и особенности их расчета .....</b>	<b>12</b>
<b>3.1. Конструкция наружной стены с использованием несъемной опалубки из кирпичной кладки.....</b>	<b>12</b>
<b>3.2. Конструкция наружной стены с использованием несъемной опалубки из металлических просечно-вытяжных гофрированных сеток</b>	<b>20</b>
<b>4. Основные положения по изготовлению МПВМ и возведению наружных стен с его применением при бетонировании в несъемной опалубке.....</b>	<b>34</b>
<b>4.1. Общие положения технологии возведения наружных стен с применением МПВМ.....</b>	<b>34</b>
<b>4.2. Требования к МПВМ, бетонным смесям и составляющим их материалам, контроль качества.....</b>	<b>35</b>
<b>4.3. Возведение наружных стен с использованием несъемной опалубки из кирпичной кладки.....</b>	<b>37</b>
<b>4.4. Возведение наружных стен с использованием несъемной опалубки из металлических просечно-вытяжных гофрированных сеток.....</b>	<b>39</b>
<b>5. Технико-экономические показатели наружных стен, возводимых с применением МПВМ при использовании несъемной опалубки.....</b>	<b>42</b>

## **ВВЕДЕНИЕ**

**Настоящие «Рекомендации» содержат основные данные, необходимые для расчета и проектирования, изготовления и возведения ограждающих конструкций с применением нового строительного материала – монолитного теплоизоляционного полистиролбетона с высокопоризованной и пластифицированной матрицей \*, разработанного НИИЖБ – филиалом ФГУП «НИЦ «Строительство».**

**Настоящие «Рекомендации» разработаны ГУП МНИИТЭП и НИИЖБ по заказу Москомархитектуры**

**Настоящие «Рекомендации» разработаны на основе результатов выполненных ГУП МНИИТЭП и НИИЖБ научно-исследовательских и проектно - конструкторских работ, опыта проектирования, изготовления и возведения ограждающих конструкций зданий с применением монолитного полистиролбетона при использовании несъемной опалубки различных видов.**

**При разработке «Рекомендаций» использованы:**

- нормативно-технические и информационные материалы ГУП МНИИТЭП и НИИЖБ по опытному проектированию и возведению наружных стен зданий (в т.ч. из легких бетонов);**
- технические условия НИИЖБ на полистиролбетонные смеси для устройства монолитной теплоизоляции в ограждающих конструкциях (ТУ 5745 – 225 - 36554501 - 06, ТУ 5745 – 204 – 46854090 - 05, ТУ 5745 – 175 – 46854090-04 и др.) и технологический регламент на приготовление таких смесей, транспортировку и укладку в опалубку конструкций.**

**Настоящие «Рекомендации» согласованы с НИИСтроительной физики и одобрены НТС Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции г. Москвы (протокол №2/06 от 16 июня 2006 г.)**

---

\*далее «монолитный теплоизоляционный полистиролбетон с высокопоризованной и пластифицированной матрицей» - сокращенно «МПВМ».

## **1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДАЮЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МПВМ**

**1.1.** Рекомендуемая область применения ограждающих конструкций с использованием в качестве конструкционно-теплоизоляционного слоя МПВМ: самонесущие (ненесущие) в пределах этажа наружные стены жилых, общественных и административных зданий с различными пространственными конструктивными системами (в т.ч. монолитными, сборно-монолитными, сборными) с несущими конструкциями из различных строительных материалов.

**1.2.** Стеновые ограждающие конструкции с применением МПВМ предназначены для зданий с нормальным температурно–влажностным режимом и неагрессивной средой.

**1.3.** Стеновые ограждающие конструкции с использованием МПВМ рекомендуется применять при высоте зданий не более 75 м.

**1.4.** Конструкции наружных стен с применением МПВМ должны отвечать комплексу требований, обеспечивающих необходимую теплозащиту здания и санитарно-гигиенические условия в них нахождения (проживания):

- обеспечение требуемого СНиП II-3-79\*\* «Строительная теплотехника» сопротивления теплопередаче ограждения и его теплоустойчивости;
- обеспечение благоприятных условий влагомассопереноса, исключающих накопление влаги внутри конструкции в течение проектного срока эксплуатации здания;
- обеспечение теплозащитных функций в течение проектного срока эксплуатации здания.

**1.5.** Наружные стены с применением МПВМ и их элементы должны рассчитываться и отвечать по прочности, деформативности и трещиностойкости требованиям СНиП 2-03-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»; при этом рекомендуется учитывать требования СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».

**1.6.** Конструкции наружных стен с применением МПВМ должны обладать необходимой прочностью, а также устойчивостью, как в период возведения, так и в процессе эксплуатации. Деформации конструкций под действием силовых и температурных воздействий не должны превышать значений, требуемых нормативными документами.

**1.7.** Наружные стены с использованием МПВМ, в соответствии с требованиями по морозостойкости материала для наружных стен, приведёнными в табл. 10 СНиП 2.03.01–84\*, рекомендуется применять для зданий первого класса по степени ответственности при расчётной зимней температуре наружного воздуха от –20 °С до –40 °С (вкл.) в помещениях с нормальным влажностным режимом при условиях эксплуатации в зоне влажности Б.

**1.8.** Конструкции наружных стен с применением МПВМ должны удовлетворять общим требованиям по пожарной безопасности СНиП 21–01–97 Минимальный предел огнестойкости принимается по критерию показателя потери целостности конструкции Е 30.

**1.9.** В слоистых ограждающих конструкциях всех видов, в т.ч. наружных стенах, МПВМ рекомендуется применять в соответствии с ГОСТ 31251 и СНиП 21–01–97 при условии его защиты со всех сторон негорючими материалами (группа НГ), обеспечивающими класс пожарной опасности конструкции К0 (непожароопасная), устанавливаемый по ГОСТ 30403–96.

**1.10.** В местах установки дверных и оконных блоков в наружных стенах с применением МПВМ для обеспечения требований п.1.9 толщина негорючего материала, защищающего теплоизоляционный слой из монолитного полистиролбетона, должна быть:

- при использовании рёбер по откосам из керамзитобетона (класса не менее В 7,5) –не менее 40 мм;
- при выполнении защиты из цементно–песчаного раствора марки М150 по стальной оцинкованной мелкоячеистой сетке (размер ячеек не более 30 x 30 мм из проволоки диаметром не менее 1 мм) не менее 30 мм.

**1.11.** Крепления самонесущих стен к элементам несущего каркаса здания должны обеспечивать работу наружных стен как самонесущих (ненесущих) конструкций.

**1.12.** Крепление самонесущих стен с применением МПВМ следует осуществлять только к перекрытиям. При этом между верхом стены каждого этажа и перекрытием необходимо предусмотреть зазоры, учитывающие:

- прогибы перекрытия с учётом длительной ползучести бетона;
- деформации несущих конструкций (стен и колонн) с учётом длительной ползучести бетона;
- перемещения при перекосах несущих конструкций;
- допуски по высоте стены при её возведении.

Зазоры рекомендуется заполнять прокладкой из негорючей мягкой минераловатной плиты с волокнами из каменных пород с температурой плавления не менее 1000 °С (например, Rockwool «Кавити баттс» ТУ 5762-009-45757203-00);стыки смежных минераловатных плит по длине должны выполняться уступом.

С наружной и внутренних сторон зазоры рекомендуется заполнять фасадными нетвердеющими герметиками (например, герметик по ТУ 2513-028-32478306-99).

**1.13.** Стальные элементы и детали в конструкциях стен должны иметь антикоррозионные покрытия с учётом длительности эксплуатации здания, в соответствии со СНиП 2.03.11-85, а их открытые участки следует защитить огнезащитным составом, не допускающим нагрева стальных элементов до 500°C в течение не менее 45 минут.

**1.14.** Конструкции стен с применением МПВМ должны быть технологичны в выполнении, удовлетворять общим архитектурным, эксплуатационным, санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям ремонтопригодности

## **2. ПОКАЗАТЕЛИ МПВМ ДЛЯ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ С ЕГО ПРИМЕНЕНИЕМ**

### **2.1. НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МПВМ**

**2.1.1.** Нормативные сопротивления МПВМ осевому сжатию (призменная прочность) и осевому растяжению (при назначении класса бетона по прочности на сжатие) принимаются в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие по табл.2.1.

Принятые для определения значений нормативных сопротивлений коэффициенты однородности МПВМ по прочности на сжатие составляют для марок бетона по средней плотности D 250 – D 350 соответственно 0,115 – 0,110.

**Таблица 2.1  
Нормативные значения сопротивления МПВМ для предельных состояний  
второй группы**

Вид сопротивления	Нормативные значения сопротивлений МПВМ и расчётные значения сопротивления МПВМ для предельных состояний второй группы (в МПа) при классе бетона по прочности на сжатие		
	B 0,35 (M5)	B 0,5 (M7,5)	B 0,75 (M 10)
Сжатие осевое (призменная прочность) $R_{bn}$ и $R_{b, ser}$	0,365	0,520	0,700
Растяжение осевое $R_{bun}$ и $R_{bt, ser}$	0,130	0,170	0,225

**2.1.2.** Расчетные значения сопротивлений МПВМ в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие и осевое растяжение принимаются:

- для предельных состояний первой группы – по табл.2.2;
- для предельных состояний второй группы – по табл.2.1.

**2.1.3.** Расчетные значения прочности МПВМ при срезе составляют:

- для МПВМ марки по плотности D250 – 0,17 МПа;
- для МПВМ марки по плотности D300 – 0,21 МПа;
- для МПВМ марки по плотности D350 – 0,27 МПа.

Таблица 2.2

**Расчётные значения сопротивления МПВМ для предельных состояний первой группы**

Вид сопротивления	Расчётные значения сопротивлений МПВМ для предельных состояний первой группы (в МПа) при классе бетона по прочности на сжатие В		
	B 0,35 (M 5)	B 0,5 (M 7,5)	B 0,75 (M 10)
Сжатие осевое (приз- менная прочность) $R_b$	0,240	0,350	0,470
Растяжение осевое $R_y$	0,100	0,131	0,173

**2.1.4.** Значения начального модуля упругости МПВМ при сжатии при-  
нимаются в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие по табл.2.3.

Таблица 2.3

**Начальные модули упругости МПВМ**

Марка бетона по средней плотности	Значения начального модуля упругости МПВМ $E_b$ (в МПа) при классе бетона по прочности на сжатие В		
	B 0,35 (M 5)	B 0,5 (M 7,5)	B 0,75 (M 10)
D250	445	–	–
D300	–	615	–
D350	–	–	805

**2.1.5.** Значения деформаций конечной усадки при твердении МПВМ представ-  
лены в табл. 2.4.

**2.1.6.** Значение коэффициента линейной температурной деформации МПВМ  
при изменении температуры от минус 40 °C до 50 °C для марок по средней плотно-  
сти D 250 – D 350 принимается равным  $(0,8 – 0,85) \times 10^{-5}$  ( $1/{^{\circ}}\text{C}$ ).

## **2.2. ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МПВМ**

**2.2.1.** Расчетные коэффициенты теплопроводности, теплоусвоения и паропроницаемости МПВМ в зависимости от вида вяжущего и марки по средней плотности бетона D принимаются по табл.2.5.

Таблица 2.4

### **Деформации конечной усадки МПВМ**

Вид вяжущего	Деформации конечной усадки МПВМ (в мм/м) марок по средней плотности-D.				
	D150	D200	D250	D300	D350
Портландцемент	0,75	0,90	1,00	1,05	1,08
Шлакопортландцемент	-	0,85	0,90	0,95	0,97

## **2.3. ПОКАЗАТЕЛИ МОРОЗОСТОЙКОСТИ И ОГНЕСТОЙКОСТИ МПВМ**

**2.3.1.** Показатели морозостойкости МПВМ в зависимости от вида вяжущего и марки по плотности D принимаются по табл. 2.6.

Таблица 2.6

### **Морозостойкость МПВМ.**

Вид вяжущего	Марка по морозостойкости по ГОСТ 10060 бетона марки по средней плотности D				
	D150	D200	D250	D300	D350
Портландцемент	F35	F75	F100	F150	F200
Шлакопортландцемент	-	F50	F75	F100	F150

**2.3.2.** Показатели огнестойкости МПВМ марок по плотности D 150 – D 350 в соответствии со СНиП 21–01–97 следующие:

- группа горючести Г1 (трудногорючий);
- группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемый);
- группа дымообразующей способности Д2 (умеренная).

**2.3.3.** Применение МПВМ в наружных стенах жилых зданий экологически безопасно

**Расчётные теплотехнические показатели МПВМ**

табл.2.5

Вид вяжущего	Марка по средней плотности	Удельная теплоёмкость $C_0$ , кДж/(кг·°C)	Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии $\lambda_0$ , Вт/(м·°C)	Расчётные показатели при условии эксплуатации «Б» по СНиП 23-02			
				Массовое отношение влаги в материале, $\omega$ , %	Теплопроводности $\lambda_b$ , Вт/(м·°C)	Теплоусвоения (при периоде 24 часа), $S$ , Вт/(м·°C)	Паропроницаемости $\mu$ , мг/(м·ч·Па)
Портландцемент	D150	1,06	0,054	6,5	0,058	0,92	0,135
	D200	1,06	0,063	7,0	0,071	1,18	0,116
	D250	1,06	0,072	7,5	0,085	1,46	0,105
	D300	1,06	0,080	7,5	0,098	1,72	0,095
	D350	1,06	0,089	7,5	0,113	1,99	0,086
Шлакопортландцемент	D150	1,06	0,052	6,0	0,057	0,90	0,135
	D200	1,06	0,061	6,5	0,067	1,14	0,119
	D250	1,06	0,070	6,5	0,078	1,38	0,109
	D300	1,06	0,078	6,5	0,089	1,61	0,100
	D350	1,06	0,086	6,5	0,103	1,87	0,091

### **3.ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ САМОНЕСУЩИХ НАРУЖНЫХ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ МПВМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАСЧЕТА**

#### **3.1. КОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (рис.1-5)**

**3.1.1.** Конструкция наружной стен из несъемной опалубки из кирпичной кладки рекомендуется для применения в зданиях при следующих ограничениях:

- при высоте этажа не более 3,0 м;
- в районах с климатическими условиями, сходными с г. Москвой.

**3.1.2.** В качестве основного теплоизолирующего слоя наружной стены (рис.1) используется МПВМ на шлакопортландцементе марки по средней плотности D250 при классе по прочности В 0,35, производимый непосредственно на строительном объекте с помощью мобильной установки (п. 4.1) и укладываемый с помощью бетононасосов в несъёмную опалубку.

**3.1.3.** В качестве несъёмной опалубки используется с наружной стороны стены кладка из облицовочного керамического полнотелого (без щелей) кирпича (ГОСТ 7484–78) на цементно–песчаном растворе ( $\gamma_0 = 1600 \text{ кг}/\text{м}^3$ ), а с внутренней стороны – кладка из обыкновенного глиняного кирпича (ГОСТ 7484–78) на цементно–песчаном растворе ( $\gamma_0 = 1800 \text{ кг}/\text{м}^3$ ); толщина каждой из кладок –  $\frac{1}{2}$  кирпича (рис.1, 2). По поверхности кладки стены со стороны помещения выполняется штукатурка из цементно–песчаного раствора ( $\gamma_0 = 1800 \text{ кг}/\text{м}^3$ ).

**3.1.4.** Для обеспечения совместной работы утепляющего слоя стены из МПВМ с кирпичной кладкой наружных слоёв при силовых и температурных воздействиях предусмотрена установка связей, изготавляемых из щелочестойкого базальтопластика по ТУ 2296–003–23475912–00<sup>1</sup> в виде «шпилек», заанкериваемых в затвердевшем цементно–песчаном растворе горизонтальных швов кладки; диаметр связей равен 5 мм,  $\lambda_b = 0,35 \text{ Вт}/(\text{м } ^\circ\text{C})$  (рис 1,2)

<sup>1</sup>изготовитель – ЗАО «Матек» при НПО «Стеклопластик» (адрес 141551, Московская обл , Солнечногорский район, пос Андреевка, тел./факс 533–49–86)




Рис.1. Конструкция самонесущей стены с утеплителем из модифицированного полистиролбетона (разрез по оконному проёму: а- по перекрытию; б- по утеплителю перекрытия).

1.- наружный слой- кладка из керамического кирпича, 2- утеплитель стены, 3- утеплитель перекрытия, 4- внутренний слой- кладка из сплошного глиняного кирпича, 5- штукатурка; 6- перемычка из керамзитобетона стандартная; 7- перекрытие из тяжелого бетона; 8- связи базальтопластиковые, 9- упругая прокладка из поролона, 10- герметизирующая отверждающая мастика, 11- связи из нержавеющей стали.




Рис. 2. Расположение базальтопластиковых связей, соединяющих между собой наружные слои при возведении стены, и с утепляющим слоем из полистиролбетона в законченной конструкции (а— по плоскости стены, б— по толщине стены).

Необходимость в таких связях обусловлена разницей в коэффициентах теплопроводности и линейного температурного расширения материалов слоёв, приводящей их к различным деформациям.

**3.1.5.** Возведение наружных стен производится с поэтажным опиранием на перекрытия.

**3.1.6.** При бетонировании перекрытия рекомендуется для его утепления вместо традиционно используемой минплиты монтировать термовкладыши из модифицированного полистиролбетона на композиционном малоклинкерном вяжущем (марка D 250,  $\lambda_b = 0,06 \text{ Вт}/\text{м}^{\circ}\text{C}$ ), обеспечивающие передачу нагрузки от бетонной смеси на перекрытие через выступы (рис.3, 4). Для этого в бетонируемом перекрытии оставляются проемы под термовкладыши (рис. 3).

Использование таких термовкладышей, в отличие от минплиты, обеспечивает стабильность и долговечность теплотехнических характеристик утеплителя.

**3.1.7.** Для связи самонесущей в пределах этажа стены с перекрытиями в перемычках между термовкладышами при бетонировании перекрытия закладываются стержни из нержавеющей стали диаметром 12 мм и длиной 425 мм с выпуском вверх длиной 100 мм и вниз – 125 мм (рис.3). При этом вместо обычно применяемых для этой цели стержней с заострённым концом, передающим нагрузку на стену, предложено исключить контакт стержня со слоем МПВМ, оставляя под стержнем незаполненную бетоном полость и закрепляя на конце стержня колпачок из термопласта; между дном колпачка и стержнем предусмотрен требуемый воздушный зазор (рис.3).

Трещины в перекрытии между термовкладышами не допускаются.

**3.1.8.** Для обеспечения анкеровки верхней растянутой арматуры в малопрочном МПВМ надоконной перемычки предусматриваются анкера в виде малоразмерных блоков из керамзитобетона, в которых к арматуре приваривают поперечные стержни (рис.5). Анкера высотой, равной высоте перемычки (21,5 см), и шириной 17 см передают усилия сжатия на МПВМ.




Рис. 3. Прёмы в перекрытии для термовкладышей и перемычки между ними с выпусками гладкой арматуры класса А–I диаметром 12 мм, обеспечивающими связь перекрытия с утепляющим слоем стены из монолитного полистиролбетона.

1 – перекрытие, 2 – перемычки между проёмами, на которые опираются термовкладыши и утепляющий слой из полистиролбетона, 3 – выпуска из нержавеющей стали; 4 – колпачки из термопласта, надеваемые на выпуска арматуры и обеспечивающие их перемещение не менее 3 см в утепляющем слое стены без передачи нагрузки от вышерасположенного этажа




Рис. 4. Термовкладыши из модифицированного полистиролбетона на композиционном малоклинкерном вяжущем:  
а.– размером 54×29×20 см, б.– размером 33,5×29×20 см;

в – термовкладыш, расположенный в перекрытие.

1– термовкладыш; 2– перекрытие; 3– уплотняющий шнур или несгораемая минваты уплотнённая высотой ≈2 см, 4– базальтопластиковая связь




Рис. 5. Армирование надоконной перемычки из монолитного полистиролбетона.

а – общий вид перемычки с арматурой, б – арматурный каркас перемычки, в – анкера арматуры перемычки из керамзитобетона

Примечание. Арматурный каркас перемычки из полистиролбетона должен быть установлен в проектное положение до монтажа наружных перемычек из керамзитобетона, не доходя 2 рядов кладки до низа перемычки, расположенной с фасада

Внутренняя перемычка из МПВМ класса по прочности на сжатие В 0,75 армируется конструктивно установкой вверху и внизу стержней 2 Ø5 мм класса А500. Внутренняя перемычка из МПВМ не опирается на крайние перемычки из керамзитобетона. Анкеровка арматуры в перемычке обеспечивается заделкой её в керамзитобетонных блоках толщиной 10 см, сечением 17×21,5 см, установленными на расстоянии 28 см от опорного сечения (рис.5).

**3.1.9.** Для восприятия нагрузки от внутреннего и наружного слоёв надоконной кирпичной кладки предусматриваются брусковые наружные перемычки заводского изготовления из керамзитобетона класса по прочности на сжатие В 12,5, марки с плотностью до 1600 кг/куб.м..<sup>2</sup> Эти перемычки, укладываляемые на кирпичные наружные стены, приняты стандартных размеров по ГОСТ 948–84 (высотой 14 см, шириной 12 см и длиной 246 см) с нижней арматурой 2 Ø5 мм класса А500 и верхней конструктивной 2 Ø3 мм класса В 500.

**3.1.10.** В целях повышения долговечности и надёжности стен в эксплуатации рекомендуется

- перейти от надоконных перемычек из стального уголка, несущих внутренний и наружный слои кирпичной кладки (несъёмной опалубки), к керамзитобетонным брусковым перемычкам;
- перейти к использованию сплошного (без щелей) декоративного кирпича, при котором раствор будет заполнять весь шов, что повысит надёжность анкеровки базальтопластиковых связей в наружном слое кладки.

**3.1.11.** При расчете элементов стены из МПВМ на силовые и температурные воздействия принимается следующая расчетная схема: внутренний слой стены рассматривается как изгибающаяся полистиролбетонная плита, свободно-опертая по краям на перекрытия и работающая на пролете, разном высоте этажа в свету

<sup>2</sup> По сравнению с часто применяемыми перемычками из стального уголка 100×100×10 мм они не корродируют, а арматура защищена от пожара слоем бетона 35 мм

**3.1.12.** При расчете внутренней надоконной перемычки из МПВМ принимается следующая расчетная схема перемычка рассматривается как изгибающаяся заделанная на опорах армированная полистиролбетонная балка.

## **3.2. КОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ПРОСЕЧНО- ВЫТАЖНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ СЕТОК (рис.6-7)**

**3.2.1.** Конструкция наружной стены рекомендуется для применения в зданиях при высоте этажа не более 3,6 м.

**3.2.2.** В качестве основного материала наружной стены используется МПВМ на шлакопортландцементе марок по средней плотности D300 –D350 при классе по прочности на сжатие не менее В 0,75 при использовании вяжущего марок не ниже М400.

**3.2.3.** По конструктивному решению стена является однослойной, т.к в качестве несъёмной опалубки используется объёмная металлическая оцинкованная жёсткая сетка, состоящая из двух (гнутой и плоской) спаренных просечно-вытяжных гофрированных сеток (рис 6, 7).

**3.2.4.** Сетки изготавливаются<sup>3</sup> из оцинкованного металлического листа толщиной 0,4 – 0,7 мм, выпускаемого по ГОСТ 14918–80, ГОСТ 16523–97, ТУ 14–1–4792–90. Высота «малого» гофра 8–9 мм, а ширина – 7–8 мм. Листы длиной 2500 мм (3000 мм) после просечки вытягиваются до ширины 600 мм. В результате образуется сетка с шагом гофр около 100 мм и сторонами ячеек в виде параллелограммов размером 7x10 мм и острым углом 54°. Ширина узких «проволочек» – 0,5–1,5 мм при длине 5–8 мм, а более широких, расположенных посередине и в четвертях сетки, от 0,5 мм до 5 мм (рис. 6, 8, 9). Вес сетки составляет 1,27 – 1,29 кг/ м<sup>2</sup>.

**3.2.5.** Внутреннюю сетку дополнительно сгибают для получения большого гофра высотой 40 мм и шириной 60 мм через каждые 300 мм (рис. 9),

<sup>3</sup> производством металлической просечно– вытяжной гофрированной сетки занимается ОАО «Система Коффор»




Рис 6 Просечно - вытяжная гофрированная сетка из оцинкованного листа толщиной 0,4 – 0,6 мм.



Рис 7 Заливка бетона в несъемную опалубку из просечно -- вытяжных гофрированных сеток




Рис.8 Объединение плоских просечно-вытяжных гофрированных сеток С-1




Рис.9 Объединение гнутых просечно-вытяжных гофрированных сеток С-2

что позволяет при соединении плоской наружной сетки с внутренней гнутой сеткой получать между сетками пространство толщиной 40 мм и обеспечивать объёмную жёсткость опалубки. Спаренные сетки имеют длину 2220 мм и ширину 600 мм (рис. 10). Сетки спивают кольцами из проволоки диаметром 1,0 - 1,2 мм.

**3.2.6.** Для увеличения объёмной жесткости спаренных сеток (опалубки) в них может устанавливаться арматурная проволока диаметром 5 мм в обоих направлениях. Поперек сетки проволока длиной 600 мм укладывается в гофры с шагом 300 мм, а вдоль сетки проволока длиной 2220 мм пропускается поперек гоффа и объединяется с короткими стержнями (рис. 10).

**3.2.7.** В стену спаренные сетки устанавливаются одна на одну малым размером 600мм по вертикали и большим размером 2220 мм вдоль фасада здания. Монтировать сетки рекомендуется с помощью сварных арматурных каркасов Кр-І (рис. 11).

**3.2.8.** Фасадная защитно-декоративная облицовка наружных стен выполняется в виде цветной (с использованием пигментов различного цвета) цементно-песчаной торкретштукатурки общей толщиной не менее 25 мм по внешней плоской просечно-вытяжной оцинкованной сетке. При этом толщина внешнего защитного слоя штукатурки до сетки составляет не менее 10мм.

**3.2.9.** С внутренней стороны защитная облицовка стен выполняется также в виде цементно-песчаной штукатурки (но без добавки пигментов) толщиной не менее 25 мм по внешней плоской просечной оцинкованной сетке с той же толщиной слоёв на сетке и под сеткой. Такое конструктивное решение облицовки исключает отслоение штукатурного слоя в случае огневого воздействия при пожаре.

**3.2.10.** На откосах оконных и дверных проемов толщина слоя цементно-песчаной штукатурки по стальной оцинкованной мелкочешуйстой сетке с размером ячеек не более 30x30 мм из проволоки диаметром не менее 1 мм должна составлять не менее 30 мм






Рис.10 Объединение сеток С-1 и С-2 проволокой



При достаточной жесткости опалубки каркасы  
KP-1 можно ставить с шагом 600мм

связи жесткости из проволоки Ø5 Вр-1



Вид А (сетка С-1 условно не показана)




Рис.11 Схема расположения несущих  
вертикальных каркасов KP-1

**3.2.11.** С целью снижения теплопотерь через торцы железобетонных перекрытий, несущих внутренних стен и колонн, учитывая, что при заведении в наружные стены несущих железобетонных элементов образуется мостик холода, наружные несущие стены навешиваются на перекрытия, закрывая их. Для крепления наружных стен в перекрытия закладываются арматурные выпуски Ø12 А-III (А500), объединяемые в подкос (рис. 12, 13, 14), которые омоноличиваются конструкционно-теплоизоляционным полистиролбетоном при возведении стены (марка по плотности полистиролбетона та же, что и для основного слоя стены).

**3.2.12.** Крепление ненесущих наружных стен к вышележащему перекрытию производится с помощью монтажных элементов в виде заостренных стержней из стали Ø12 класса АI (рис.14), закрепляемых на вертикальных каркасах Кр-1 и Кр-3 (рис. 16), а к вертикальным несущим элементам – в виде гибких связей из проволоки Ø5 Вр-1 (рис.15), обеспечивающих передачу на них горизонтальных усилий от наружных стен.

Крепление оконных, дверных и балконных блоков производится заостренными монтажными элементами из стали Ø12 класса АI (рис.17).

**3.2.13.** При расчете наружной стены по предельным состояниям конструкция разделяется на два условно независимых элемента: вертикальный и горизонтальный, которые рассчитываются по различным расчетным схемам.

Первый элемент представляет собой фрагмент стены, расположенный в плоскости фасада и рассчитываемый как вертикальная армированная полистиролбетонная плита, работающая на пролете, равном расстоянию в свету между перекрытиями, с защемленной нижней стороной и шарнирно опертой верхней стороной. Расчеты этого элемента производятся на следующие виды нагрузок.

- при действии ветровой нагрузки на наветренную поверхность;
- при действии ветровой нагрузки на подветренную поверхность совместно с горизонтальной нагрузкой от людей на ограждение

в уровне подоконника, принимаемой как нагрузка на перила ограждения по СНиП 2.01.07- 85\*.

Второй элемент представляет собой фрагмент стены, расположенный в плоскости перекрытия и рассчитываемый как армированная полистиролбетонная балка, работающая как консоль, длиной равной толщине ограждения, и высотой равной толщине перекрытия. Расчет консоли выполняется на совместное действие вертикальной нагрузки от собственного веса полистиролбетонной стены, отделочных слоев, арматурных каркасов, дополнительно навешиваемого на стены оборудования и горизонтальной нагрузки от ветрового напора и воздействия людей.




Рис.12 Вертикальный разрез по 1 лади





Рис.13 Вертикальный разрез по стене с окном



1 - 1

Выпуска Ø12 A-III из плиты перекрытия (шаг 600)




Рис.14 Крепление ненесущих наружных стен из монолитного полистиролбетона к плитам перекрытия






Рис.15 Крепление ненесущей стены из монолитного полистиролбетона к внутренним несущим стенам или колоннам

каркас КР-1 и КР-3



каркас КР-2



каркас КР-4 и КР-5

Количество и шаг продольной арматуры в  
каркасах КР-4 и КР-5 определяется расчетом




Рис 16 Арматурные изделия




Рис.17 Крепление оконных, дверных и балконных блоков к ненесущей стене из монолитного полистиролбетона

## **4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МПВМ И ВОЗВЕДЕНИЮ НАРУЖНЫХ СТЕН С ЕГО ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКЕ**

### **4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ МПВМ**

**4.1.1.** Возвведение самонесущих в пределах этажа наружных стен с применением МПВМ производится с поэтажным опиранием их на нижележащее перекрытие.

**4.1.2.** При возведении наружных стен с применением МПВМ полистиролбетонная смесь заливается во внутреннее пространство между наружными элементами несъемной опалубки.

**4.1.3.** Класс бетона по прочности на сжатие перекрытий к моменту возведения опирающихся на них наружных стен должен соответствовать проектным требованиям.

**4.1.4.** При устройстве монолитной теплоизоляции в слойстой стене полистиролбетонную смесь следует готовить непосредственно на строительном объекте в бетоносмесителе, входящем в состав универсальной мобильной установки (далее сокр. МБСУ).

**4.1.5.** Состав технологического оборудования МБСУ, его характеристики (в том числе тип бетононасоса) в зависимости от производительности установки (2,0 – 4,0 м<sup>3</sup>/час) должен содержаться в Проекте производства работ (ППР) по возведению конкретного здания.

**4.1.6.** При использовании МБСУ приготовленную полистиролбетонную смесь надлежит транспортировать с помощью бетононасоса к месту укладки в вертикальную опалубку; при этом возможны следующие варианты организации данного процесса, учитывающие высотность возводимого здания:

а) установка МБСУ размещается на перекрытии, куда поставляются все исходные материалы для приготовления полистиролбетонной смеси. Смесь после приготовления с помощью бетононасоса подается в опалубку на расстояние по вертикали 9– 12 м в зависимости от вида применяемого бетононасоса. Далее после устройства

монолитной теплоизоляции на данном этаже или его секции (участке) установка перемещается на очередное перекрытие вверх через 3 – 4 этажа или по горизонтали на следующую секцию (участок) здания на том же этаже на расстояние 15 – 30 м;

б) установка МБСУ размещается рядом с возводимым зданием и приготовленная полистиролбетонная смесь с помощью бетононасоса установки по шлангу поступает в опалубку ограждающей конструкции на доступное по вертикали расстояние (см. 1-й вариант). Далее смесь поступает на промежуточные перекачивающие станции, размещаемые через 3 – 4 этажа по высоте здания или через 15 – 30 м по периметру соответствующей секции здания конкретного этажа. Перекачивающая станция состоит из герметизированной накопительной ёмкости с компрессором в случае использования пневмонасоса или ёмкости со шнековым питателем -- в случае использования героторного насоса.

**4.1.7.** Укладку и уплотнение полистиролбетонной смеси при устройстве монолитной теплоизоляции наружных стен, покрытий и перекрытий следует производить без использования вибрационного оборудования (методом экструзии, разработанным в НИИЖБе для высокопоризованных особо лёгких бетонных смесей) с помощью тех же бетононасосов, которые осуществляют подачу бетонной смеси в опалубку конструкции.

## **4.2. ТРЕБОВАНИЯ К МПВМ, БЕТОННЫМ СМЕСЯМ И СОСТАВЛЯЮЩИМ ИХ МАТЕРИАЛАМ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА**

**4.2.1.** При применении МПВМ в самонесущих (ненесущих) наружных стенах с поэтажным опиранием в качестве конструкционно-теплоизоляционного слоя рекомендуется использовать следующие марки МПВМ по средней плотности в зависимости от этажности здания:

- для стен зданий высотой до 3 этажей - D 150-200;
- для стен зданий высотой до 16 этажей - D 200-250;
- для стен зданий высотой до 25 этажей - D 250-350.

**4.2.2.** При применении МПВМ в наружных стенах прочность его на сжатие для марок по средней плотности D150, D200, D250, D300 и D350 должна быть не менее соответственно: 0,15, 0,25, 0,5, 0,75 и 1,0 МПа.

**4.2.3.** Фактическая средняя плотность МПВМ не должна превышать требуемых значений более чем на 10 %.

**4.2.4.** Полистиролбетонная смесь должна иметь марку по удобоукладываемости У1, характеризующуюся показателем жесткости по ГОСТ Р 51263, равным 11–20 с.

**4.2.5.** Полистиролбетонные смеси, предназначенные для устройства монолитной теплоизоляции, следует выпускать марок по плотности Dcm200–Dcm400 для бетона МПВМ марок по средней плотности соответственно D150 – D350.

**4.2.6.** При входном контроле качества исходных материалов, используемых для изготовления МПВМ, следует проверять: для пенополистирольного заполнителя – насыпную плотность и зерновой состав по ГОСТ 9758, для цемента – фактическую активность по ГОСТ 310.4, сроки схватывания и нормальную густоту по ГОСТ 310.3. Эти характеристики определяются для каждой вновь поступающей партии материалов.

**4.2.7.** Удобоукладываемость полистиролбетонной смеси, оцениваемая по показателю жесткости, определяется по ГОСТ Р 51263. Этот показатель смеси при устройстве монолитной теплоизоляции проверяется в начале каждой смены и при изменении характеристик исходных материалов.

**4.2.8.** Плотность полистиролбетонной смеси в свежеуложенном состоянии определяется по ГОСТ 10181 не реже одного раза в смену или при изменении качества используемых материалов.

**4.2.9.** Прочность затвердевшего МПВМ при сжатии и его плотность следует устанавливать по результатам испытания по ГОСТ 10180 и ГОСТ 18105 не менее двух контрольных образцов–кубов с размером ребра 15 см. Допускается использование кубов с ребром 10 см при переходном коэффициенте, экспериментально установленном службой контроля объекта строительства.

Каждую смену следует формовать не менее 4-х контрольных кубов, которые испытываются в возрасте 3 и 28 суток после хранения в условиях, идентичных условиям созревания монолитного полистиролбетона, уложенного в ограждающие конструкции зданий.

**4.2.10.** Среднюю плотность МПВМ следует определять по ГОСТ 12730.1 и ГОСТ 27005 на контрольных образцах, предназначенных для определения прочности бетона на сжатие.

**4.2.11.** Определение плотности МПВМ и его прочности на сжатие допускается производить на кернах–цилиндрах диаметром и высотой не менее 10 см, выпиленных непосредственно из уложенной в конструкцию монолитной теплоизоляции.

**4.2.12.** Влажность МПВМ следует определять по ГОСТ 12730.2 путем высыревливания кернов из монолитной теплоизоляции или отбора проб из разрушенных образцов-кубов после их испытания на прочность при сжатии не реже одного раза в месяц.

### **4.3. ВОЗВЕДЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ**

**4.3.1.** В перекрытии, на котором возводится наружная стена, устанавливаются заранее изготовленные термовкладыши из модифицированного полистиролбетона (см. п. 3.1.6).

Во избежании протечки укладываемой в процессе возведения стены полистиролбетонной смеси в зазоры между стенками перекрытия и термовкладышами, в эти зазоры укладывается и уплотняется несгораемая минеральная вата или эластичный шнур по всему периметру вкладышей (рис. 4).

Для удобства извлечения вкладышей из опалубочных форм, их перемещения и установки в проектное положение, при их изготовлении в них закладываются базальтопластиковые связи (рис.4) в виде шпилек петлей вверх (связи того же типа, который используется для связи наружных слоёв стены в п. 3.1.4).

**4.3.2.** Кирпичная кладка наружных слоёв стены производится с установкой в горизонтальные швы из цементно–песчаного раствора базальтопластиковых связей диаметром 5 мм с шагом в соответствии со схемой на рис. 5–6. При этом расстояние концов связей от поверхности наружного слоя кладки – 35 мм, а от поверхности внутреннего слоя кладки до штукатурки – на расстоянии 15 мм. Для надёжной анке-

ровки связей необходимо полное заполнение горизонтальных швов раствором, что возможно лишь при отсутствии щелей в кирпиче наружного декоративного слоя.

Связи обеспечивают совместную работу несъёмной опалубки – слоёв кирпичной кладки на стадии возведения стены, исключая их опрокидывание от ветрового напора.

**4.3.3.** Учитывая, что совместная работа наружного и внутреннего слоёв кирпичной кладки обеспечивается лишь при затвердевании цементно–песчаного раствора её швов, кладку следует возводить поэтапно (т.е. не сразу на всю высоту стены) с перерывами для твердения раствора швов:

- на 1<sup>ом</sup> этапе – до низа оконного проёма;
- на 2<sup>ом</sup> этапе – не доходя 2–3 рядов до верха оконного проёма, что бы обеспечить установку в проектное положение «брюсковой» перемычки из керамзитобетона, несущей наружный и внутренний слои кирпичной кладки;
- на 3<sup>ем</sup> этапе – до зазора, предусмотренного под перекрытием следующего этажа.

**4.3.4.** Бетонирование внутреннего утепляющего слоя из МПВМ производится после затвердения раствора кладки на высоту стены до проектного положения низа внутренней надоконной перемычки из МПВМ. Перед укладкой бетонной смеси до конца этажа необходимо предварительно установить над оконным проемом заранее изготовленный арматурный каркас с анкеровочными блоками из керамзитобетона (см. п. 3.1.7).

**4.3.5.** Перед бетонированием утепляющего слоя стены должна быть выставлена опалубка по всем сторонам откосов оконного проёма (горизонтальным и вертикальным).

**4.3.6.** Бетонирование стены (устройство монолитной теплоизоляции из МПВМ) ведётся путём подачи смеси бетононасосом по шлангу с внутренним диаметром не менее 80 мм через крайние проёмы перекрытия, расположенного над возводимой стеной, в местах установки малых термовкладышей (рис.3).

Заполнение бетонной смесью перемычки над оконным проёмом можно выполнять через проёмы в перекрытии в местах установки больших термовкладышей (рис.3).

**4.3.7.** После затвердевания бетона теплоизолирующего слоя стены зазор между её верхом и вышележащим перекрытием заполняется мягкой негорючей минеральной ватой. С наружной стороны стены зазор заполняется нетвердеющей мастикой.

**4.3.8.** На конечном этапе возведения наружной стены со стороны помещения на ее поверхность наносится штукатурка из цементно–песчаного раствора по оцинкованной металлической сетке по вертикальной плоскости стены, а также по оконным откосам и по верху оконного проёма.

#### **4.4. ВОЗВЕДЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ СЕТОК**

**4.4.1.** Выпуски из монолитного железобетонного перекрытия в виде стержней Ø12-AIII, расположенных по периметру здания с шагом 600 мм, объединяются в подкос приваркой стержней Ø12-AIII диагонально длиной 400 мм и вертикально длиной 220 мм. Монтаж вертикального стержня подкоса осуществляется после установки в проектное положение нижнего наружного ряда гнутой сетки С-2 таким образом, чтобы при омоноличивании наружных стен он оказался между спаренными сетками опалубки.

**4.4.2.** На подкосы сверху укладываются продольный арматурный каркас КР-2 и соединяют его с верхним горизонтальным стержнем подкоса. Изготовление арматурных каркасов Кр-1, Кр-2, КР-3, КР-4 (см. рис. 16) осуществляется на стройплощадке на специальном посту, оборудованном контактной сваркой, или в заводских условиях.

**4.4.3.** Перед установкой вертикальных каркасов КР-1 в проектное положение к продольным стержням каркаса Ø8-AIII привариваются монтажные элементы Ø12-AI с заостренными концами, выступающими не менее  $L=150+\delta$  за каркас, где  $\delta$  - толщина горизонтального деформационного шва

**4.4.4.** При монтаже каркасов КР-1 монтажный элемент Ø12-A1 размещается в гофрах сетки нижележащей стены до набора прочности схватившегося в ней бетона на глубину  $l$ . Крепление вертикального каркаса КР-1 стены с шагом 300 – 600 мм в уровне нижнего перекрытия осуществляется к верхней и нижней горизонтальной арматуре подкосов и к горизонтальному каркасу КР-2.

**4.4.5.** Для обеспечения необходимой анкеровки располагаемого на внутренней поверхности стены продольного стержня каркаса КР-1, при необходимости, определяемой расчетом, в перекрытии должна быть предусмотрена закладная деталь. При креплении продольного стержня к закладной детали необходимость крепления к подкосам и горизонтальному каркасу отпадает

**4.4.6.** Крепление вертикальных каркасов в уровне верхнего перекрытия возможно осуществлять вязальной проволокой двумя способами: к деревянным монтажным стойкам, раскрепляемым между перекрытиями, или к вспомогательной продольной арматуре, закрепленной на нижнем выпуске из перекрытия.

После набора прочности МПВМ крепление каркаса КР-1 демонтируется. В случае закрепления каркаса к выпускам из перекрытия демонтаж должен быть осуществлен до омоноличивания выпусков.

**4.4.7.** Между вертикальными каркасами устанавливают диагональные связи из проволочной арматуры диаметром 5 мм Вр-1 или из щелочестойкой базальтопластиковой арматуры диаметром 6 мм с шагом по высоте не более 600 и по длине не более 1200 мм.

**4.4.8.** Устанавливается наружная сторона несъемной опалубки в виде спаренных просечно-вытяжных сеток С-1 и С-2. При этом вертикальные каркасы КР-1 заводятся в гофру на спаренной сетке и объединяются оцинкованной вязальной проволокой.

**4.4.9.** Устанавливается горизонтальная опалубка между забетонированной стеной нижнего этажа и монтируемой стеной верхнего этажа. Учитывая недопустимость временной передачи нагрузки от собственного веса заливаемой бетонной смеси на уже забетонированную стену нижнего этажа, между торцом железобетонного перекрытия и вертикальной наружной опалубкой устанавливается несъемная опа-

лубка из асбестоцементных листов, закрепляемая к горизонтальному стержню подкоса.

В случае закрепления вертикальных каркасов стены нижнего этажа к выпускам из перекрытия осуществляется демонтаж креплений (образ вязальной проволоки).

**4.4.10.** Устанавливается внутренняя сторона несъемной опалубки в порядке аналогичном изложенному в п. 4.4.8.

**4.4.11.** В опалубку, образованную спаренными просечно-вытяжными сетками бетононасосами подаётся полистиролбетонная смесь и укладывается без виброуплотнения сразу на всю высоту стены. При этом полистиролбетонная смесь выдавливается в пространство между спаренными сетками, образуя слой толщиной до 30мм.

**4.4.12.** На наружную поверхность стены из МПВМ наносится торкрет-штукатурка толщиной 25 мм из цементно-песчаного раствора с добавлением пигмента, на внутреннюю поверхность – штукатурка той же толщины, но без добавления пигмента. При этом крайние сетки наружной и внутренней опалубки должны находиться внутри торкрет-штукатурки на глубине не менее 10 мм.

## **5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН, ВОЗВОДИМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МПВМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ**

**5.1.** Для оценки технико-экономических показателей, разработанных и представленных в п.3, двух технических решений конструкций наружных стен (варианты №1 и №2) выполнено их сравнение с двумя конструкциями-аналогами. В качестве конструкций-аналогов рассматриваются наиболее широко применяемые конструкции трехслойных наружных несущих стен со средним слоем из плитных утеплителей (минераловатных и пенополистирольных плит).

При выборе конструкций-аналогов использованы проекты жилых зданий ведущих институтов Москвы (ГУП МИИТЭП и ОАО «МОСПРОЕКТ»), в которых в среднем слое наружных стен использованы наиболее качественные импортные утеплители: экструзионный пенополистирол «Стиродур» и минераловатная плита на базальтовом волокне «Венти-Баттс» фирмы "Rockwool" (варианты №3 и №4).

**5.2.** Для обеспечения достаточно корректного технико-экономического сравнения расчётные толщины стен, как в представленных ниже вариантах №1 и №2 так и в решениях конструкций-аналогов (варианты №3 и №4), приняты, исходя из условия удовлетворения требуемого для климатических условий г. Москвы сопротивления теплопередаче (из условия энергосбережения в соответствии с МГСН 2.01-99).

**5.3.** Выполнено сравнение технико-экономических показателей следующих вариантов конструкций стен.

**Вариант №1** (конструктивное решение, подробно представленное в п.3.1):

Трёхслойная стена толщиной 560 мм. с утепляющим слоем из изготавливаемого на шлакопортландцементе полистиролбетона марки по плотности D250 при классе по прочности на сжатие В 0,35 с несъёмной опалубкой (наружные слои) из кирпичной кладки толщиной в 1/2 кирпича и связями между наружными слоями из щёлочестойкого базальтопластика. Внутренняя отделка выполняется в виде штукатурки из цементно-песчаного раствора марки М 100 толщиной 20 мм по оцинкованной мелкоячеистой металлической сетке.

Вариант №2. (конструктивное решение, подробно представленное в п.3.2):


Однослочная стена толщиной 400 мм выполняется из монолитного полистиролбетона марок по плотности D 300-D 350 и по морозостойкости не менее F100 при классе по прочности В 0,75 с несъемной опалубкой из оцинкованных металлических спаренных гофрированных просечно-вытяжных сеток. Наружная отделка стены выполняется в виде торкрет-штукатурки толщиной не менее 25 мм (с добавлением пигмента) из цементно-песчаного раствора с полимерными добавками, обладающей водоотталкивающими свойствами. Внутренняя отделка стены выполняется также в виде торкрет-штукатурки той же толщины из цементно-песчаного раствора без пигментов и полимерных добавок.

Вариант №3. (проект ГУП МНИИТЭП, 2005 г,рис.18):

Трехслойная стена толщиной 460 мм с утеплителем из экструзионного пенополистирола «Стиродур 4000С» толщиной по проекту 200 мм. Наружный и внутренний слой выполняются из кирпичной кладки толщиной 120 мм. Со стороны фасада кладка выполняется из облицовочного керамического полнотелого кирпича, а с внутренней стороны из пустотелого рядового керамического кирпича. По вертикали в каждом четвертом ряду кладки закладываются гибкие базальтопластиковые и оцинкованные металлические связи, чередуясь по высоте. Шаг связей по горизонтали не менее 600 мм. Кроме гибких связей в каждом четвертом наружном ряду по высоте декоративно-лицевой кирпичной кладки в горизонтальные швы укладывается полоса из оцинкованной металлической сетки шириной 100 мм, а в каждом восьмом ряду внутренней кладки — полоса из той же сетки шириной 130 мм.

С внутренней стороны стена отделяется штукатурным раствором из цементно-песчаной смеси марки по прочности не менее М 100 и толщиной 20 мм..

Вариант №3  
(проект ГУП МНИИТЭЛ)



Вариант №4  
(проект ОАО «МОСПРОЕКТ»)




Рис 18 Варианты наружных стен – аналогов

Условные обозначения

1 - штукатурная сетка, 2 - штукатурка, 3 - деформационный шов, 4 - плита перекрытия; 5 - кирпичная кладка, 6 - экструзионный пенополистирол «Стиродур 4000С», 7 - термокладыш, 8 - базальтопластиковые или оцинкованные связи, 9 - оцинкованная сетка, 10 - кладка из ячеистобетонных блоков марки по плотности D600, 11 - утеплитель из базальтовой ваты плотностью более  $85-110 \text{ кг}/\text{м}^3$ , 12 - невентилируемый воздушный зазор, 13 - диффузионная пленка; 14 - прокладка из мягкой минеральной ваты

Вариант №4. (проект ОАО «МОСПРОЕКТ», 2006 г. рис.18) :

Трехслойная стена толщиной 560 мм с утеплителем из базальтовых волокон марки «Венти Баттс» фирмы Rockwool следующей конструкции :

- наружный слой - кладка лицевого полнотелого керамического кирпича толщиной 120 мм;
- воздушный невентилируемый зазор толщиной 20 мм;
- утеплитель толщиной 150 мм;
- внутренний слой - кладка толщиной 250 мм из ячеистобетонных блоков марки по плотности D 600;
- внутренний отделочный слой - цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм. по металлической мелкочешуйчатой сетке марки по прочности не менее М100 и

Наружная и внутренняя кладка стены армируются в горизонтальной плоскости оцинкованной металлической сеткой шириной соответственно 100 мм и 250 мм и объединяются между собой базальтопластиковыми и, чередуясь с ними, оцинкованными гибкими связями, аналогично варианту №3.

**5.4.** Результаты расчета показателей принятых вариантов наружных стен с применением МПВМ по расходу и стоимости материалов на 1 м<sup>2</sup> поверхности ограждения и по стоимости 1 м<sup>2</sup> стены в целом приведены в табл. 5.1, по трудозатратам на возведение стен - в табл.5.2.

**5.5.** Результаты сравнения технико-экономических показателей различных вариантов наружных стен (табл.5.1 и табл.5.2) показывают, что разработанные в п.п.3.1 и 3.2 настоящих «Рекомендаций» конструкции наружных стен с применением МПВМ с использованием несъемной опалубки (варианты №1 и №2),по сравнению с конструкциями-аналогами (варианты №3 и №4), применяющими широко используемые в строительстве жилых зданий эффективные утеплители (пенополистирол «Стиродур 4000С», плиты «Венти-Баттс» фирмы «Rockwool»-, имеют меньшие на 10.6% - 31,9% стоимости 1м<sup>2</sup> наружных стен и меньшие на 10,5% – 25,5% трудозатраты на возведение стен.

## Расход и стоимость материалов на 1 кв.м. наружных стен для различных вариантов технических решений

Таблица 5.1

№ n/n	Состав стены	Ед измер	Ст-ть ед измер , руб	Расход на 1 кв м	Стоимость 1 кв м	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<u>Вариант 1</u>						
1	Кирпич одинарный пустотелый М1 50	шт	6,60	52	343,20	Прайс- лист ООО «Снабженец» от 02 2006
2	Монолитный полистиролбетон марки по плотности D250	м <sup>3</sup>	2150	0,3	645,00	Прайс- лист Группы Компаний «Теплолит» на 05 04 06
4	Сухая растворная смесь для внутренней штукатурки М150	т	1160	0,036	41,76	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02 2006
5	Базальтопластиковые связи двойные БПА-350-6-2П	шт.	123	12	147,60	Прайс-лист ООО «Гален» от 02 2005 на 04 2006
6	Сетка штукатурная оцинкованная 10x10 мм / D=1мм по ГОСТ 3826-82	м <sup>2</sup>	53,30	1,0	53,30	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02 2006
7	Стальная арматура каркаса перемычки 05Вр-1	т	13950	0,0011	15,35	
8	Стержни из нержавеющей стали (выпуска из перекрытия) 012 А-III	т	14400	0,00116	16,70	
	<u>Итого</u>				169139	
<u>Вариант 2</u>						
1	Арматура стальная 012 А-III	т	14400	0,0022	31,20	Ценовой бюллетень «Горячий металл» №6 (26)-2006 (10.04-23.04) Фирма «Стройглавснаб»
2	Арматура стальная 08 А-III	т	15670	0,0026	40,74	Ценовой бюллетень «Горячий металл» №6 (26)-2006 (10.04-23.04) Фирма «Стройглавснаб»
3	Проволока 05 Вр-I (в бухтах)	т	13950	0,0012	16,74	Прайс-лист «ПГ Альма» от 28.03 2006
4	Монолитный полистиролбетон марки по плотности D300	м <sup>3</sup>	2250	0,3623	815,25	Прайс-лист Группы Компаний «Теплолит»

## Продолжение табл 5 1

1	2	3	4	5	6	7
5	Торкретируемый цементно-песчаный раствор с пигментами для внешней штукатурки стены (тип КНАУФ «Диамант 260», марки М1 50, F100)	т	6758	0,0210	141,92	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02 2006
6	Торкретируемый цементно-песчаный раствор для внутренней штукатурки стены марки М100	т	1160	0,0450	52,20	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02.2006
7	Сетка опалубочная просечно-вытяжная	м <sup>2</sup>	58,50-1,5	4,2414	372,18	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02 2006
	Итого:				1564,84	
	<u>Вариант 3 - аналог (проект ГУП МНИИТЭП)</u>					
1	Кирпич облицовочный с гладкой поверхностью - М150 (цвет соломенный)	шт	8,24	52	428,48	Прайс-лист Группы компаний «Голицинский кирпич» от 01.2006 на 04.2006
2	Кирпич одинарный пустотелый М150	шт	6,60	52	343,20	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02.2006
3	Эффективный утеплитель - экструзионный пенополистирол «Стиродур 4000С»	м <sup>3</sup>	6365	0,20	1273,00	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02 2006
4	Базальто-пластиковые связи БПА-350-6-2П	шт	6,15	3	18,45	Прайс-лист ООО «Гален» от 02 2005 на 04 2006
5	Сухая растворная смесь для внутренней штукатурки М100	т	1160	0,036	41,76	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02.2006
6	Гибкие связи из оцинкованной проволоки 06 мм по ГОСТ 3282-74	кг	22,40	0,241	5,39	Прайс-лист «ТПГ Альма» от 28 03 2006
7	Полоса из оцинкованной кладочной сетки шириной 100 мм	м <sup>2</sup>	106,60	0,321	34,26	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02 2006
8	Полоса из металлической сетки шириной 130 мм	м <sup>2</sup>	101,24	0,209	21,16	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02 2006
9	Сетка штукатурная оцинкованная 10x10мм/D=1мм по ГОСТ 3826-82	м <sup>2</sup>	53,30	1,000	53,30	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02 2006
10	Раствор для кладки из кирпича М1 50	м <sup>3</sup>	1962	0,040	78,62	Прайс-лист ООО "Промстройинвест"» на 14.04.2006

## Продолжение табл. 5.1

Итого.

	Итого.				2297,62	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Вариант 4 - аналог (проект ОАО «МОСПРОЕКТ»)</u>					
1	Кирпич облицовочный с гладкой поверхностью М150 (цвет соломенный)	шт.	8,24	52	428,48	Прайс-лист Группы компаний «Голицынский кирпич» от 01.2006 на 04.2006
2	Минераловатный утеплитель плотностью не менее 75кг/м <sup>3</sup> типа Rockwool «Венти Баттс»	м <sup>3</sup>	2728,22	0,150	409,23	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02.2006
3	Блоки из ячеистого бетона марки D600	м <sup>3</sup>	2350	0,240	564,00	Прайс лист на изделия НЛМК г.Липецк и ОАО «Забудово» на сайте www.nobolux.ru
4	Сухая раствор, смесь для штукатурки по ячеист бетону «Эгида Х-1 С-42»	т	8000	0,029	232,00	Прайс-лист ЗАО «Компания «Победит» на 14.04.06
5	Полосы из оцинкованной кладочной сетки шириной 100мм и 250мм	м <sup>2</sup>	106,60	0,871	92,89	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02.2006
6	Сетка штукатурная оцинкованная 10x10мм/D=1мм по ГОСТ 3826-82	м <sup>2</sup>	53,30	1	53,30	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02.2006
7	Базальтопластиковые связи БПА-400-6-2П	шт	7,29	3,0	21,87	Прайс-лист «Гален» от 02.2005 на 04.2006
8	Гибкие связи из оцинкованной проволоки 06мм по ГОСТ 3282-74	кг	22,40	0,241	5,39	Прайс-лист «ТТИ Альма» от 28.03.2006
9	Сухая растворная смесь для кладки из блоков «Монтаж G-31»	т	5360	0,0051	27,37	Прайс-лист ЗАО «Компания «Победит» на 14.04.06
10	Раствор для кладки из кирпича М150	м <sup>3</sup>	1962	0,02	39,31	Прайс-лист ООО «Промстрой-инвест» на 14.04.2006
11	Диффузионная пленка «Изоспан»	м <sup>2</sup>	19,00	1,0	19,00	Прайс-лист ООО «Снабженец» от 02.2006
	<b>Итого:</b>				<b>1892,84</b>	

**Расчет трудозатрат на возведение 1 м<sup>2</sup> стены для различных вариантов технических**

**Таблица 5.2**

M п/п	Состав работ	Ед изм.	Кол-во ед изм На 1м <sup>2</sup> стены	Норма времени на ед изм., чел-ч.	Трудозатраты на 1м <sup>2</sup> стены, чел ч.	Основание (сборник ЕНиР)
1	2	3	4	5	6	7
	Вариант №1					
1	Устройство подмостей для кладки стен толщиной 540мм	10м <sup>3</sup>	0,054	5,5	0,297	E3-20Б-6
2	Кладка наружного облицовочного слоя в ½ кирпича	м <sup>3</sup>	0,12	7,4	0,888	E3-3В-2а
3	Кладка внутреннего слоя под штукатурку в ¼ кирпича	м <sup>3</sup>	0,12	5,4	0,648	E3-3В-1а
4	Установка гибких связей и армирование кладки стен	100кг	0,01	1,1	0,011	E3-18-1
5	Приготовление кладочного и штукатурного раствора из сухой смеси	м <sup>3</sup>	0,06	0,7x2,1	0,088	E3-23-1
6	Крепление штукатурной сетки к кирпичу	м <sup>2</sup>	1,00	0,18	0,18	E8-1-1-3
7	Приготовление бетонной смеси	м <sup>3</sup>	0,30	0,16	0,048	E4-14-7Б-4в
8	Подача бетонной смеси к месту укладки	100м <sup>3</sup>	,0003	27	0,081	E4-1-48В-1
9	Бетонирование прямолинейных стен	м <sup>3</sup>	'0,30	0,75x0,79	0,178	E4-1-49В-1д
10	Улучшенное оштукатуривание стен вручную	100м <sup>2</sup>	0,01	10,5+26,5+12,5+21	0,705	E8-1-2
	Итого.				3,124	
	Вариант №2					
1	Изготовление подкосов сваркой отдельных стержней 0 до 12мм	т	0,0010	0,75x20	0,015	E4-1-46-9в
2	Изготовление каркасов КР-1 и КР-2 сваркой отдельных стержней 0 до 8 мм	т	0,0026	0,75x31,5	0,061	E4-1-46-96
3	Устройство арматурных выпусков из перекрытия для образования подкоса	шт	1,11	0,29	0,322	E4-1-42-16
4	Установка каркасов КР-1 и КР-2 в проектное положение (вес менее 20 кг)	шт	0,67	0,17	0,113	E4-1-44Б-а
5	Антикоррозионное покрытие сварных соединений (вручную)	10пн.	0,56	1,10	0,616	E4-1-22-2
6	Устройство подмостей на раздвижных стойках для крепления опалубки	100шт	0,0033	6	0,020	E4-1-33-1
7	Устройство горизонтальной опалубки	м <sup>2</sup>	0,1333	0,23	0,031	E4-1-34В-1ж
8	Установка просечно-вытяжных сеток опалубки	шт	2,96	0,17	0,504	E4-1-44Б-а
9	Приготовление бетонной смеси	м <sup>3</sup>	0,35	0,16	0,056	E4-14-7Б-4в
10	Подача бетонной смеси к месту укладки	100м <sup>3</sup>	0,0035	27	0,095	E4-1-48В-1
11	Бетонирование прямолинейных стен	м <sup>3</sup>	0,35	0,75x0,79	0,207	E4-1-49В-1д
12	Приготовление раствора для штукатурных работ из готовых сухих смесей	м <sup>3</sup>	0,05	0,7x2,1	0,074	E3-23-1
13	Гибка стальной просечно-вытяжной сетки вручную под углом 60°	10пн.	0,56	0,34	0,190	E40-2-10-2е
14	Торкретирование поверхности стен с двух сторон	100м <sup>2</sup>	0,02	4,1+17	0,422	E8-1-12-4
	Итого				2,726	

## Продолжение табл 5 2

1	2	3	4	5	6	7
Вариант №3						
1	Устройство подмостей для кладки стен толщиной 460мм	10м <sup>3</sup>	0,046	7,3	0,336	E3-20Б-6
2	Кладка наружного облицовочного слоя в ½ кирпича	м <sup>3</sup>	0,12	7,4	0,888	E3-3В-2а
3	Кладка внутреннего слоя под штукатурку в ½ кирпича	м <sup>3</sup>	0,12	5,4	0,648	E3-В-1а
4	Установка гибких связей и армирование кладки стен	100кг	0,01	1,1	0,011	E3-18-1
5	Приготовление кладочного и штукатурного раствора из сухой смеси	м <sup>3</sup>	0,06	0,7x2,1	0,088	E3-23-1
6	Крепление штукатурной сетки к кирпичу	м <sup>2</sup>	1,00	0,18	0,18	E8-1-1-3
7	Улучшенное оштукатуривание стен вручную	100м <sup>2</sup>	0,01	10,5+26,5+12,5 +21	0,705	E8-1-2
8	Ручная очистка теплоизолируемой поверхности	100м <sup>2</sup>	0,01	0,9x0,78	0,007	E11-74-с
9	Изоляция пенополистирольными плитами в два слоя	м <sup>2</sup>	1,00	0,63	0,63	E11-42-6
	Итого.				3,493	
Вариант № 4						
1	Устройство подмостей для кладки стен толщиной 560мм	10м <sup>3</sup>	0,056	5,5	0,308	E3-20Б-6
2	Кладка наружного облицовочного слоя в ½ кирпича	м <sup>3</sup>	0,12	7,4	0,888	E3-3В-2а
3	Кладка внутреннего слоя из ячеистобетонных блоков под штукатурку	м <sup>3</sup>	0,25	2,1	0,525	E3-6Б-16
4	Установка гибких связей и армирование кладки стен	100кг	0,014	1,1	0,015	E3-18-1
5	Приготовление кладочного и штукатурного раствора из сухой смеси	м <sup>3</sup>	0,05	0,7x2,1	0,074	E3-23-1
6	Крепление штукатурной сетки к кирпичу	м <sup>2</sup>	1,00	0,18	0,18	E8-1-1-3
7	Улучшенное оштукатуривание стен вручную	100м <sup>2</sup>	0,01	10,5+26,5+12,5 +21	0,705	E8-1-2
8	Ручная очистка теплоизолируемой поверхности	100м <sup>2</sup>	0,01	0,9x0,78	0,007	E11-74-с
9	Изоляция минераловатными плитами в два слоя	м <sup>2</sup>	1,00	0,96	0,96	E11-41-16
	Итого.				3,662	

Научно - техническое издание

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по расчету и проектированию  
ограждающих конструкций с применением  
монолитного теплоизоляционного полистиролбетона  
с высокопоризованной и пластифицированной  
матрицей

Ответственная за выпуск Бычкова Л. А.

ГУП города Москвы «Управление экономических исследований,  
информатизации и координации проектных работ»  
ГУП «НИАЦ»

125047, Москва. Триумфальная пл., д.1

Подписано к печати 25. 11. 2006 г. Бумага офсетная. Формат 60x901/16.

Право распространения указанного документа принадлежит  
ГУП «НИАЦ». Любые другие организации, распространяющие документ  
нелегально, тем самым нарушают авторские права разработчиков.  
Материалы издания не могут быть переведены или изданы в любой форме  
(электронной или механической, включая фотокопию, репринтное  
воспроизведение, записи или использование в любой информационной  
системе) без получения разрешения от издателя.

За информацией о приобретении нормативно-методической литературы  
обращаться в ГУП «НИАЦ»

(125047 г. Москва, Триумфальная площадь, д.1, здание Москомархитектуры,  
5 этаж, ком.5176)  
Тел.: (495) 251-99-58. Факс: (495) 250-99-28  
e-mail: salanova@mka.mos.ru  
www. mka.mos.ru

ГУП «НИАЦ» принимает заказы на разработку  
методических рекомендаций по ценообразованию.  
Тел.: (495) 250-99-28  
ГУП «НИАЦ» оказывает консультации по применению  
нормативно-методической литературы  
только своим клиентам. Тел.: (495) 250-99-28

**КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ГУП «НИАЦ»**

1	Градостроительный кодекс РФ № 191-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями от 31.12.2005)
2	Доп №1 к МГСН 3 01-01 Жилые здания «О размещении на первых этажах жилых домов объектов общественного назначения»
3	Доп №1 к МГСН 5 01-01 Стоянки легковых автомобилей
4	Закон г. Москвы от 09.07.03 №50 «О порядке подготовки и получения разрешений на строительство, реконструкцию объектов»
5	Постановление от 28.09.04 № 671-ПП «Об обеспечении реализации Закона г. Москвы от 09.07.03 №50» (включает «Порядок подготовки Акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта для строительства»)
6	Постановление от 28.12.04 №954-ПП «О совершенствовании порядка выдачи Москомархитектурой документов в режиме «одного окна»
7	Постановление от 25.01.05 №43-ПП «О порядке рассмотрения обращений по размещению градостроительных объектов в Москве»
8	Изменения к МГСН 1 01-99 о нормировании расчетных показателей требуемого количества машиномест для объектов жилого, общественного и производственного назначения (постановление Правительства Москвы от 04.10.2005 № 769-ПП)
9	Изменения к МГСН 1 01-99 о нормативных показателях по проектированию размещения объектов торговли
10	Изменения к МГСН 1 01-99 о нормативных показателях по проектированию размещения объектов общественного питания
11	Изменения к МГСН 1 01-99 о нормативных показателях по проектированию размещения объектов бытового обслуживания
12	Изменения и дополнения к МГСН 1 02-02 по нормированию крышного и вертикального озеленения и цветочного оформления
13	Изменения №1 к МГСН 4 04-94 Многофункциональные здания и комплексы
14	Изменения №1 к МГСН 4 12-97 Лечебно-профилактические учреждения
15	Изменения №1 и Изменения №2 к МГСН 4 13-97 Предприятия розничной торговли
16	Изменения №3 к МГСН 4 13-97 Предприятия розничной торговли
17	Изменения №1 к МГСН 4 14-98 Предприятия общественного питания
18	Изменения №2 к МГСН 4 14-98 Предприятия общественного питания
19	Изменения и дополнения №1 к МГСН 5 02-99 Проектирование городских мостовых сооружений
20	Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям (2004)
21	Инструкция по проектированию и устройству свайных фундаментов зданий и сооружений (2001)
22	Инструкция по составу, порядку отбора и комплектования проектной документации для территориального страхового фонда документации города Москвы (2005)
23	МГСН 1 01-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки
24	МГСН 1 02-02 Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы
25	МГСН 1 03-02 Пешеходные переходы вне проезжей части улиц. Объекты мелкорозничной торговли и сервиса в пешеходах
26	МГСН 1 04-2005 Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки участков территории высотных зданий-комплексов, высотных градостроительных комплексов в городе Москве
27	МГСН 2 01 99 Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и теплопроводоэлектроснабжению
28	МГСН 2 04-97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции
29	МГСН 2 06-99 Естественное, искусственное и совмещенное освещение
30	МГСН 2 07-01 Основания, фундаменты и подземные сооружения
31	МГСН 2 08-01 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций жилых и общественных зданий
32	МГСН 2 09-03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений
33	МГСН 3 01-01 Жилые здания
34	МГСН 4 04-94 Многофункциональные здания и комплексы
35	МГСН 4 06-03 Общеобразовательные учреждения
36	МГСН 4 07-96 Дошкольные учреждения
37	МГСН 4 08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
38	МГСН 4 09-97 Здания органов социальной защиты населения
39	МГСН 4 10-97 Здания банковских учреждений
40	МГСН 4 12-97 Лечебно-профилактические учреждения
41	МГСН 4 13-97 Предприятия розничной торговли
42	МГСН 4 14-98 Предприятия общественного питания
43	МГСН 4 16-98 Гостиницы
44	МГСН 4 17-98 Культурно-зрелищные учреждения
45	МГСН 4 18-99 Предприятия бытового обслуживания населения
46	МГСН 4.19-2005 Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и комплексов в Москве
47	МГСН 5 01-01 Стоянки легковых автомобилей
48	МГСН 5 02-99 Проектирование городских мостовых сооружений
49	МГСН 6 01-03 Бестраншейная прокладка коммуникаций и реконструкция трубопроводов с применением спецоборудования
50	МГСН 6 02-03 Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения
51	МГСН 6 03-03 Проектирование и строительство тепловых сетей с индустральной теплоизоляцией из пенополиуретана
52	МГСН 8 01-00 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
53	МГСН 301-01-96 Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве
54	Методика назначения объема инженерно-геологических изысканий (2000)
55	Методика расчета обеспеченности жилой застройки районов Москвы школами, детскими садами и поликлиниками (2004)

56	Социальные нормативы обеспеченности населения города услугами стационарных лечебных учреждений (693-РП от 26.04.06)
57	MPP-2 2 04 02-01 Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных работ
58	MPP-2 2 07-98 Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке
59	MPP-2 2 08-98 Положение о техническом надзоре заказчика за строительством
60	MPP-2 2 16-00 Рекомендации по организации и проведению маркетинговых исследований до разработки ППД и ПД
61	MPP-2 3 02-02 Методика определения стоимости разработки разбивочных чертежей-актов линий градостроительного регулирования
62	MPP-3 1 03-93 Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства и проектных работ
63	MPP-3 1.10.02-04 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве
64	MPP-3 1 12-96 Нормы продолжительности разработки предпроектной градостроительной и ИРД
65	MPP-3 2 01-04 Общие указания по применению нормативно-методических документов по определению стоимости разработки предпроектной и проектной документации на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в г. Москве
66	MPP-3 2 03 1-2000 Временный порядок определения стоимости разработки проектов планировки территории
67	MPP-3 2 03 1-1-03 Время рекомендации для определения стоимости разработки проектов планировки улично-дорожной сети
68	MPP-3 2 04 02-04 Рекомендации по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства
69	MPP-3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений (в ценах на 01.01.2000)
70	MPP-3.2.06.06-06 Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве (в ценах на 01.01.2000)
71	MPP-3.2 07 03-05 Временная методика определения стоимости авторского надзора за строительством зданий в г. Москве
72	MPP-3 2 09 02-00 Рекомендации по определению стоимости работ связанных с согласованием ПГД и ПД для строительства
73	MPP-3.2.10-06 Методика определения стоимости разработки проектов планировки территорий природного комплекса в Москве
74	MPP-3 2 12 02-00 Порядок определения стоимости оказания маркетинговых, консалтинговых услуг, менеджмента и др. услуг
75	MPP-3.2 13 03-05 Сборник базовых цен для определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений (в ценах на 01.01.2000)
76	MPP-3.2 13 1 03-05 Сборник базовых цен на разработку ИРД по реставрации и реконструкции зданий и сооружений (в ценах на 01.01.2000)
77	MPP-3 2 14-05 Сборник базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству территорий (парки, сады, скверы, бульвары и др.)
78	MPP-3.2.16 03-04 Временные рекомендации по определению стоимости работ по подготовке материалов АРИ (в ценах на 01.01.2000)
79	MPP-3 2 18-02-01 Порядок определения стоимости проектирования фонтанов в условиях г. Москвы (2-я редакция)
80	MPP-3.2.18 03.02-05 Рекомендации по определению стоимости разработки проекта архитектурной колористики фасадов зданий, сооружений в городе Москве (в ценах на 01.01.2000)
81	MPP-3.2.19.02-05 Методические рекомендации по определению стоимости проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации (в ценах на 01.01.2000)
82	MPP-3 2.21-04 Рекомендации по определению стоимости разработки ПСД для городских систем видеонаблюдения
83	MPP-3 2 22 02-00 Порядок определения стоимости «привязки» типовых проектов жилых домов
84	MPP-3 2 26-99 Порядок определения стоимости разработки технической документации на АСУТП для объектов Москвы
85	MPP-3 2.27 03-05 Методика определения стоимости археологических исследований при градостроительных работах (в ценах на 01.01.2000)
86	MPP-3 2.30 02-05 Методика определения стоимости разработки проекта архитектурного освещения для формирования световой среды и создания световых ансамблей в городе Москве (в ценах на 01.01.2000)
87	MPP-3 2 32-99 Порядок определения стоимости разработки паспортов жилых домов
88	MPP-3 2 33-01 Рек-ции по составу ПСД, необходимой для проведения тендевров подряда строительных работ по горзаказу
89	MPP-3 2 37 1-02 Методика определения стоимости работ по визуально-ландшафтному анализу
90	MPP-3 2 38-02 Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта жилых домов, ДДУ и школ
91	MPP-3 2.39-03 Временная методика определения стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта
92	MPP-3 2 40-04 Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты, буклеты и пр.)
93	MPP-3 2 41-04 Методика определения стоимости разработки архитектурно-градостроительного решения
94	MPP-3 2.42.02-06 Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и инсоляции жилых и общественных помещений проектируемых (реконструируемых) и существующих зданий прилегающей застройки (в ценах на 01.01.2000)
95	MPP-3 2 43-03 Методика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-инвестиционной деятельности
96	MPP-3 2 44-04 Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного движения
97	MPP-3 2 45-05 Рек-ции по расчету стоимости разработки технологических регламентов обращения с отходами строительства и сноса
98	Нормали типовых деталей и узлов полистиролбетонных ограждающих конструкций теплозащитных зданий системы «Юнион-кон» для проектирования и строительства в г. Москве (2005) – издание второе, переработанное и дополненное
99	Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м (2002)
100	Положение о городском заказчике по объектам капитального строительства и реконструкции (2000)
101	Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве (2-я редакция) (2000)
102	Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г. Москве (2002)
103	Положение об авторском надзоре за строительством (1997 г.)
104	Пособие к МГСН 2 01-99 Энергосбережения в зданиях Выпуск 1 «Проектирование теплозащиты в жилых и общественных зданиях»

105	Пособие к МГСН 2 04-97 Выпуски 1-3 Проектирование защиты от шума и вибрации инженерного оборудования в жилых и общественных зданиях
106	Пособие к МГСН 2 04-97 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий
107	Пособие к МГСН 2 04-97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий
108	Пособие к МГСН 2 06-99 Расчет и проектирование искусственного освещения помещений общественных зданий
109	Пособие к МГСН 2 07-01 Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений
110	Пособие к МГСН 2 09-03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений
111	Пособие к МГСН 3 01-01 Жилые здания
112	Пособие к МГСН 4 06-03 Общеобразовательные учреждения Выпуски 1 и 2
113	Пособие к МГСН 4 08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений Выпуски 1-3
114	Пособие к МГСН 4 09-97 Здания органов социальной защиты населения
115	Пособие к МГСН 4 10-97 Здания банковских учреждений Выпуск 1 «Коммерческие банки»
116	Пособие к МГСН 4 12-97 Лечебно-профилактические учреждения Выпуски 1-5
117	Пособие к МГСН 4 18-99 Предприятия бытового обслуживания населения Выпуски 1 и 2
118	Правила определения размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведений изобразительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев произведений
119	Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г Москве (2004)
120	Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «КраспанВист», «Гранитогрес», «Марморок», «МетроПецстрой», «Интерал», «Триол», «У-КОН», «Диат 2000», «Сем-Система», «СПИДИ», «Стон-строй», «Арт-система»
121	Рекомендации по проектированию и устройству оснований, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции (1998)
122	Рекомендации по проектированию нового поколения блоков-пристроек к существующим зданиям общеобразоват школ (2004)
123	Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих
124	Рекомендации по проектированию энергоэкономичных технических решений систем отопления, вентиляции и водоснабжения
125	Рекомендации по проектированию шумозащищенных жилых домов (1999)
126	Рекомендации по расчету, проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа (1997)
127	Рекомендации по проектированию системы легких эффективных конструкций для реконструкции жилых домов (1999)
128	Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыши зданий и других искусственных оснований (2000)
129	Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкций зданий системы «ЮНИКОН» (2002)
130	Рекомендации по реконструкции зданий школ и дошкольных учреждений в районах комплексной реконструкции (2001)
131	Рекомендации по реконструкции и модернизации сети и зданий амбулаторно-поликлинических учреждений (1999)
132	Рекомендации по реконструкции сети и зданий предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
133	Рекомендации по заключению договоров строительного подряда
134	Рекомендации по развитию и реконструкции сети объектов образования (учреждений дошкольного образования) (2001)
135	Рекомендации по развитию и реконструкции сети объектов образования (общеобразовательные школы) 2005
136	Рекомендации по рельефной отделке крупнопанельных наружных стен жилых домов массовых серий (2001)
137	Рекомендации по установке энергоэффективных окон в наружных стенах вдоль строящихся и реконструируемых зданий (2004)
138	РМ-2559 Инструкция по проектированию учета электропотребления в зданиях (1997)
139	РМ-2696-01 Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий (2001)
140	РМ-2778 Инструкция по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию охранно-защитных дератизационных систем
141	РМ-2798 Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства
142	Дополнение №1 к РМ-2798 «Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУЭ)»
143	Дополнение №2 к РМ-2798 - Телефонизация объектов с применением концентраторов абонентского доступа»
144.	Руководство по комплексному освоению подземного пространства крупных городов (2004)
145	Руководство по применению тепловых насосов с использованием вторичных энергетических ресурсов (2001)
146	Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения (2001)
147	Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений (2000)
148	Руководство по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации из полипропиленовых труб (2001)
149	Руководство по проектированию и устройству несущих ограждающих конструкций из бурозавинчивающихся ж/б свай
150	Этапон градостроительного обоснования размещения (реконструкции) отдельного градостроительного объекта (2004)

Также в продаже имеются протоколы заседаний Нежедомственного совета по ценовой политике в строительстве

Информация о приобретении: (495) 251-99-58, местный тел: 389, факс. (495) 250-99-28.  
<http://www.mksn.mos.ru/> е-mail: salanova@mksn.mos.ru

Консультации по применению: тел. (495) 250-99-28

Адрес: м. Мазовская, Третьяковская пл., д. 1. Здание Москомархитектуры  
 далее через гардероб до лифта, 5 этаж, ком. 517б.

**ПРИЕМНЫЕ ДНИ, ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ.** Часы работы: с 10 до 17. Обед с 13 до 13<sup>45</sup>.

Для приобретения литературы в **НД** приемные дни необходимо предварительно заказать пропуск по тел. 251-99-58

*При наличном и безналичном расчете за литературу юридическим лицам необходимо иметь доверенность*