

УДК 621.88.001.24

Группа ГОСТ

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

БОЛТЫ, ВИНТЫ И ШПИЛЬКИ

ОСТ 131100-80

Расчетные разрушающие нагрузки

На 7 страницах

Взамен 2АР

ОКСТУ 7503

Проверен в 1986 г.

Срок действия продлен до 01.01.88

См. те же ссылки, срок действия 1985-86

Распоряжением Министерства от 30 октября 1980 года № 087-16

срок действия установлен с 1 января 1982 года

до 1 января 1987 года

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает расчетные разрушающие нагрузки для болтов, винтов и шпилек, изготавливаемых по отраслевым стандартам и рабочим чертежам, в которых имеется ссылка на настоящий стандарт.

№ изм. 2
№ изд. 9981

331

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

2. Расчетные разрушающие нагрузки на разрыв болтов, винтов и шпилек должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Марка материала	Температура, °С	Резьба			
		M4	M5	M6	
		Расчетная разрушающая нагрузка на разрыв, Н (кгс)			
10	25	3530 (360)	5590 (570) 5200 (530)*	8040 (820) 7260 (740)*	
		45	4900 (500)	7850 (800)	11280 (1150)
		38ХА	6570 (670)	10790 (1100)	15300 (1560)
30ХГСА, 16ХСН, 40ХН2МА	100-300	8340 (850)	14500 (1480) 13200 (1350)*	20700 (2110) 18600 (1900)*	
		400	7950 (810)	13500 (1380) 12300 (1250)*	18600 (1900) 16700 (1700)*
	14Х17Н2	25	6380 (650)	10790 (1100)	15200 (1550)
13Х11Н2В2МФ	400	4900 (500)	8430 (860)	11800 (1200)	
	25	6570 (670)	10790 (1100)	15700 (1600)	
	500	4300 (440)	7100 (725)	10300 (1050)	
10Х11Н23ТЗМР	25	7160 (730)	11700 (1200)	16700 (1700)	
	650	4070 (415)	6720 (685)	9500 (970)	
07Х16Н6	25	8830 (900)	14500 (1480)	20700 (2110)	
	400	7360 (750)	12200 (1240)	17400 (1770)	
Д1Т	25	-	5000 (510)	7060 (720)	

* Для болтов и винтов с полупотайной головкой $\angle 120^\circ$.

№ 838.
№ 838.

831

№ 838.
№ 838.

Продолжение табл. 1

Марка материала	Температура, °C	Резьба			
		M8	M10	M12x1,5	
		Расчетная разрушающая нагрузка на разрыв, Н (кгс)			
10	25	14500 (1480)	23000 (2340)	-	
		13400 (1370)*	21400 (2180)*		
45		20300 (2070)	32100 (3270)	47600 (4850)	
38ХА		28200 (2870)	44800 (4570)	69700 (7100)	
30ХГСА, 16ХСН, 40ХН2МА		100-300	37300 (3800)	58900 (6000)	87700 (8940)
			34300 (3500)*	54400 (5550)*	
		400	33400 (3400)	53000 (5400)	78500 (8000)
			30900 (3150)*	49100 (5000)*	
14X17H2		25	28000 (2850)	44100 (4500)	67700 (6900)
			25800 (2630)*	41100 (4190)*	
13X11H2B2MФ	400	28000 (2850)	44100 (4500)	67700 (6900)	
		21900 (2230)	34300 (3500)		52500 (5350)
10X11H23T3MP	25	29200 (2980)	46100 (4700)	71600 (7300)	
		19300 (1970)	30400 (3100)		47100 (4800)
07X16H6	25	29700 (3030)	47400 (4830)	73600 (7500)	
		16900 (1720)	27000 (2750)		41700 (4250)
Д1Г	25	37300 (3800)	58900 (6000)	87700 (8940)	
		31400 (3200)	49100 (5000)		73600 (7500)
	25	12800 (1300)	20100 (2050)	30200 (3080)	

* Для болтов и винтов с полупотайной головкой $\angle 120^\circ$.

№ 431
№ 431

391

Изм. № дубляжа
Изм. № подлинна

Продолжение табл. 1

Марка материала	Температура, °C	Резьба		
		M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5
		Расчетная разрушающая нагрузка на разрыв, Н (кгс)		
10	25	-	-	-
45		86700 (8800)	90700 (9250)	118700 (12100)
38ХА		100100 (10200)	136400 (13900)	178500 (18200)
30ХГСА, 16ХСН, 40ХН2МА	100-300	122600 (12500)	168800 (17000)	217800 (22200)
		110400 (11250)	149100 (15200)	196200 (20000)
		92200 (9400)	124600 (12700)	162800 (16600)
14Х17Н2	25	85600 (8750)	128500 (13100)	167800 (17100)
	400	74600 (7600)	100100 (10200)	130500 (13300)
13Х11Н2В2МФ	25	100100 (10200)	136400 (13900)	178500 (18200)
	500	65700 (6700)	89800 (9150)	117700 (12000)
10Х11Н2Т3МР	25	105900 (10800)	144200 (14700)	188400 (19200)
	650	60300 (6150)	81900 (8350)	106900 (10900)
07Х16Н8	25	122600 (12500)	168800 (17000)	217800 (22200)
	400	103000 (10500)	140300 (14300)	183400 (18700)
Д1Т	25	-	-	-

№ 331.
№ 331.

331

Илл. № дубликата
Илл. № оригинала

Продолжение табл. 1

Марка материала	Температура, °C	Резьба		
		M20x1,5	M22x1,5	M24x1,5
		Расчетная разрушающая нагрузка на разрыв, Н (кгс)		
10	25	-	-	-
45		-	-	-
38ХА		225600 (23000)	278600 (28400)	336500 (34300)
30ХГСА, 16ХСН, 40ХН2МА	100-300	275700 (28100)	340400 (34700)	411000 (41900)
		247200 (25200)	306100 (31200)	368900 (37600)
	400	206000 (21000)	255100 (26000)	308000 (31400)
14Х17Н2	25	211800 (21600)	261800 (26700)	316900 (32300)
	400	164800 (16800)	204000 (20800)	245200 (25000)
13Х11Н2В2МФ	25	225600 (23000)	278600 (28400)	336500 (34300)
	500	149100 (15200)	183900 (18750)	221700 (22600)
10Х11Н23Т3МР	25	238400 (24300)	299300 (29900)	355100 (36200)
	650	135900 (13850)	166800 (17000)	202000 (20600)
07Х16Н8	25	275700 (28100)	340400 (34700)	411000 (41900)
	400	231500 (23600)	285500 (29100)	345300 (35200)
Д1Т	25	-	-	-

Примечание. Значения расчетных разрушающих нагрузок на разрыв, указанные в табл.1, не распространяются на болты из стали 16ХСН диаметром более 10 мм и из стали 40ХН2МА диаметром менее 10 мм.

№ 331
№ 331

331

Имя, № дубляжета
Имя, № подлинника

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	331

№ изм.	1													
№ изв.	9515													

3. Расчетные разрушающие нагрузки на срез болтов должны соответствовать указанным в табл.2. Для особо ответственных одноболтовых соединений значения разрушающих нагрузок на срез болтов из стали 30ХГСА, 16ХСН и 40ХН2МА следует снижать на 6%.

Т а б л и ц а 2

Номинальный диаметр гладкой части стержня болта, мм	Марка материала							
	30ХГСА, 16ХСН, 40ХН2МА			30ХГСН2А	13Х1Н2В2МФ-Ш		10Х1Н2Т3МР-ВД	
	Температура, °С							
	25	100 - 300	400	25	25	500	25	650
Расчетная разрушающая нагрузка на срез Н (кгс)								
4	8340 (850)	7850 (810)	-	-	-	-	7100 (720)	5500 (560)
5	13400 (1370)	13400 (1370)	-	-	10550 (1075)	6600 (670)	11720 (1195)	7950 (810)
6	19300 (1970)	19300 (1970)	16500 (1680)	28000 (2850)	15500 (1570)	9600 (980)	16700 (1700)	11330 (1155)
7	26400 (2680)	26400 (2680)	22400 (2280)	-	-	-	-	-
8	34300 (3500)	34300 (3500)	29200 (2980)	49700 (5070)	27500 (2800)	17200 (1750)	29700 (3030)	20200 (2060)
9	43700 (4450)	43700 (4450)	37100 (3780)	-	-	-	-	-
10	53900 (5480)	53900 (5480)	45600 (4650)	77500 (7900)	43300 (4410)	27050 (2755)	47350 (4825)	32200 (3280)
12	77500 (7900)	77500 (7900)	-	111800 (11400)	-	-	66900 (6820)	52400 (5340)
14	105000 (10700)	105000 (10700)	-	152100 (15500)	-	-	90500 (9220)	70600 (7200)
15	120700 (12300)	120700 (12300)	-	-	-	-	-	-
16	137300 (14000)	137300 (14000)	-	198200 (20200)	-	-	120900 (12320)	94970 (9650)
17	155000 (15800)	155000 (15800)	-	-	-	-	-	-
18	174600 (17800)	174600 (17800)	-	251100 (25600)	-	-	-	-
20	214800 (21900)	214800 (21900)	-	311000 (31700)	-	-	-	-
22	260000 (26500)	260000 (26500)	-	375700 (38300)	-	-	-	-
24	310000 (31600)	310000 (31600)	-	447300 (45600)	-	-	-	-

① Зам. Изв. № 9515
 Примечание. Значения расчетных разрушающих нагрузок на срез, указанные в табл.2, не распространяются на болты из стали 16ХСН диаметром более 10 мм и из стали 40ХН2МА диаметром менее 10 мм.

4. В случае, если температура эксплуатации антикоррозионного покрытия крепежной детали ниже температуры эксплуатации материала, максимальная рабочая температура эксплуатации этой детали определяется допустимой температурой эксплуатации покрытия.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замеченных	Новых	Аннулированных				
3	1				11817	<i>Клиг</i>	18.03.97	<i>Клиг</i>