

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА  
ГУП «НИИМосстрой»

**ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по устройству дорожных конструкций  
из литых бетонных смесей

ТР 147 – 03

Москва – 2004

ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ ДЕПАРТАМЕНТА  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ  
И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА ГУП  
"НИИМОССТРОЙ" ОКАЖЕТ СТРОИТЕЛЯМ  
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ, ВЫПОЛНИЯ  
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

- ❶ Комплексный контроль качества производства строительно-монтажных работ на всех этапах сооружения объектов:
  - *устройства дорог и фундаментов,*
  - *возведения несущих и ограждающих конструкций,*
  - *монтажа инженерных коммуникаций,*
  - *выполнения отделочных работ,*
  - *монтажа оконных блоков,*
  - *гидро-, тепло-, звукоизоляции и герметизации зданий.*
- ❷ Обследование технического состояния зданий и сооружений с выдачей рекомендаций по устранению дефектов, их предупреждению и усилению конструкций;
- ❸ Научное сопровождение сооружения объектов;
- ❹ Лицензирование строительной деятельности;
- ❺ Сертификационные испытания и сертификация любой строительной продукции;
- ❻ Физико-механические испытания строительных материалов: песка, щебня, бетонов, добавок, грунтов, герметизирующих мастик, стеклопакетов, уплотняющих прокладок и др.

*Предлагаем нормативную  
документацию по современным технологиям  
выполнения строительно-монтажных работ.*

*117192, Москва, Винницкая ул., д.8  
Тел. (095) 147-40-71; факс (095) 147-40-71 e-mail:  
onti @ niimosstroi.ru*

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА

ГУП «НИИМосстрой»

**ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по устройству дорожных конструкций  
из литых бетонных смесей

ТР 147 – 03

Москва – 2004

«Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций из литьых бетонных смесей разработаны кандидатами технических наук Л.В.Городецким, Р.И.Бега, научным сотрудником А.М.Балашовым, инженером В.Ф.Деминым, (лаборатория дорожного строительства ГУП «НИИМосстрой»).

В технических рекомендациях обобщены научно-технические разработки ГУП «НИИМосстрой», НИИЖБ, СоюздорНИИ, ВНИИжелезобетона, зарубежных фирм, а также учтен опыт дорожно-строительных организаций. Технические рекомендации разработаны на основе научно-исследовательских и экспериментально-производственных работ лаборатории дорожного строительства ГУП «НИИМосстрой», обобщения отечественных и зарубежных исследований, а также опыта строительства и эксплуатации дорожно-строительных организаций Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города по строительству и эксплуатации городских дорожных одежд, построенных с применением литьых бетонных смесей.

Технические рекомендации согласованы с ОАО «Гордорстрой», ОАО «Инждорстрой», ОАО «АБЗ-1».

©

Правительство Москвы Комплекс архитектуры, строительства развития и реконструкции города	Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций из литьых бетонных смесей	TP-147-03 Вводятся взамен ВСН-7-94
--	---	---

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие технические рекомендации распространяются на строительство монолитных бетонных покрытий и оснований из литьых бетонных смесей, в том числе с продуктами переработки бетона, железобетона, асфальтобетона, изношенных автопокрышек частично взамен природных заполнителей при строительстве магистральных улиц районного значения, тротуаров, отмосток, площадок различного назначения, внутриквартальных дорог как при двухстадийном строительстве в районах новой жилой застройки, так и одностадийном при благоустроительных работах в жилых комплексах, у детских и учебных заведений.

На участках дорог с затяжными подъемами и спусками с продольным уклоном более 40%, на остановках общественного транспорта и в зонах интенсивного торможения подвижного состава, местах сопряжений с дождеприемными смотровыми колодцами и бортовыми камнями, а также в условиях сжатых сроков строительства и во всех случаях при повышенных требованиях к эксплуатационным показателям улиц и дорог рекомендуется использовать в конструкциях бетонные смеси, армированные металлическими фибрками.

Разработаны ГУП «НИИМосстрой»	УТВЕРЖДЕНЫ: Начальник Управления научно-технической политики в строительной отрасли А Н Дмитриев «30» декабря 2003 г.	Дата введения в действие
----------------------------------	--	-----------------------------

1.2. Технические рекомендации разработаны с учетом действующих нормативных документов и альбомов типовых проектов «Конструкции дорожных одежд для г. Москвы часть I и II СК 6101-97 “Конструкции дорожных одежд с использованием продуктов переработки промышленных и строительных материалов» СК 6117-00

1.3. Литую бетонную смесь получают из жесткой или малоподвижной смеси путем введения добавки-суперпластификатора. Суперпластификатор вводится в бетонную смесь полностью или частично в заводских условиях на строительном объекте, непосредственно перед ее укладкой в конструкцию.

1.4. Доставка бетонной смеси к месту укладки должна осуществляться автобетоносмесителями.

1.5. Технология строительства конструкций из литьых бетонных смесей отличается от технологии строительства из пластичных смесей необходимостью предварительной установки опалубки или бортовых камней, отсутствием распределяющих механизмов, особенностями в устройстве температурных швов и в некоторых других конструктивных и технологических деталях.

1.6. Литьевая технология устройства дорожных конструкций может применяться при положительной и отрицательной (до  $-15^{\circ}\text{C}$ ) температуре наружного воздуха

При отрицательных температурах строительство конструкций выполняется из бетонной смеси, модифицированной комплексными добавками на основе противоморозных и суперпластификаторов.

## 2. КОНСТРУКЦИИ УЛИЦ И ДОРОГ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

2.1. Дорожные конструкции различного назначения с цементобетонными покрытиями и основаниями из литой смеси, в том числе с использованием продуктов переработки, цементо- и асфальтобетонных конструкций, изношенных автопокрышек, металлических фибр, а также известняков слабых пород, должны устраиваться с учетом требований проектов, альбомов СК 6107-97, СК 6117-00 и настоящих технических рекомендаций.

2.2. Конструкции улиц и дорог различного назначения (Приложение 1) с использованием литых бетонных смесей включают следующие элементы:

- песчаный подстилающий слой;
- технологический слой (в случае необходимости);
- основание из литой смеси, в том числе, модифицированной продуктами промышленных отходов или с использованием известняков местных слабых пород;
- полиэтиленовую пленку, пергамин в случае укладки литой смеси по песку или щебню,
- бортовой камень;
- покрытие из литой смеси, в том числе дисперсно-армированной или с использованием резиновой муки.

2.3 Вариант совмещенной конструкции дороги, тротуара и отмостки с покрытием из литой бетонной смеси представлен на рис. 2.1.

2.4. Варианты конструктивных слоев дорог различных категорий выполненных из литых бетонных смесей, в том числе модифицированных продуктами промышленных отходов, металлическими фибрами, а




Рис. 2.1 Дорожные конструкции с покрытием из литьих бетонных смесей

1- бетонное покрытие тротуара, 2-бортовой камень, 3- бетонное покрытие дороги, 4-пергамин, полиэтиленовая пленка, 5-песок, 6- бетонная отмостка

*Примечание В случае устройства основания под бетонное покрытие из щебня, укатываемого бетона или литьей бетонной смеси, в т ч с использованием продуктов отходов промышленности или известняков, пергамин или полиэтиленовая пленка не укладывается*

также с использованием известняков местных слабых пород приведены в приложениях 2 и 3.

2.5. Конструкции, предназначенные для движения построечного транспорта, а также магистральные районного значения и внутриквартальные дороги рассчитывают на автомобильную нагрузку Н-30; конструкции, устраиваемые при благоустроительных работах у жилых зданий и учреждений соцкультбыта, а также тротуаров и отмосток рассчитывают на Н-10.

Толщина конструктивных слоев в зависимости от категории дороги принимается по проекту или в соответствии с требованиями альбомов СК 6101-97, СК 6117-00.

2.6. Основные характеристики дорожных бетонов из литьых цементобетонных смесей, в том числе с использованием продуктов промышленных отходов и известняков слабых пород, металлических фибр должны быть не ниже приведенных в табл. 2.1.

2.7. На скоростных дорогах и магистральных улицах общегородского и районного значения верхнюю зону бетонных покрытий, а также оснований под асфальтобетонное покрытие можно армировать сварными сетками из стальной арматуры, отвечающей требованиям ГОСТ 8478-81\*.

Сварные рулонные сетки шириной 2300 и 2500 мм с размером ячеек 100 и 200 мм, диаметр стержней которых равен соответственно 3 и 5 мм, укладывают с перекрытием 15 см. У поперечных швов сетки не доходят до швов на 10-15 см.

Возможно устройство покрытий с использованием непрерывного армирования стержневой арматурой периодического профиля класса А3. При этом расход стали выше в 1,5-2 раза чем при дисперсном армировании. Такие бетонные, армированные сеткой и стержневой арма-

Таблица 2.1.

Нормативные характеристики дорожных бетонов  
из литьх цементобетонных смесей

№№ п/п	Класс бетона (марка по прочности на сжатие)	Прочность на растяжение при изгибе, $R_{p\text{ и}}$ , МПа		Модуль упругости, $E$ , МПа, не более	Минимальные марка по морозо- стойкости в солевых растворах, $F$	Конструкции дорог, тротуаров, площадок
		традиционных и с продуктами переработки	с металлическими фибрами			
1	2	3	4	5	6	7
1.	B30 (M400)	5,0	6,1	40000	200	Покрытия скоростных дорог, магистральных улиц общегородского и районного значения
2.	B27 (M 350)	4,5	5,0	35000	200	Улицы и дороги местного значения, проезды, автостоянки
3.	B25 (M300)	4,0	5,5	29000	200	Покрытия и основания тротуаров, отмосток, площадок
4.	B22,5 (M300)				200	Основания дорожных конструкций
5.	B15 (M200)	3,0	5,0	24000	100	

Примечание. Для бетонов марок 400 (B30) и 350 (B27,5) можно использовать продукты переработки автопокрышек (резиновой муки), металлические фибры, для бетонов марок B25, B22,5, B15 можно использовать продукты переработки промышленных отходов, при этом в каждом конкретном случае специализированной лабораторией должны производиться подборы составов на конкретных материалах.

турой покрытия являются альтернативой более прогрессивным покрытиям выполненным из стальфибробетона.

2.8. В конструкциях из литых бетонных смесей, в том числе и модифицированных, температурные швы выполняют в соответствии с требованиями альбомов СК 6101-97 (части I и II).

В бетонных покрытиях и в отдельных случаях в основаниях улиц и дорог устраивают поперечные швы расширения в свежеуложенном бетоне. Поперечные и продольные швы сжатия можно выполнить как в свежеуложенном, так и в затвердевшем бетоне.

2.9. В швах расширения применяют прокладки из синтетических материалов, резины, мягких пород дерева (сосна, ель) и др. материалов достаточной жесткости и необходимой эластичности.

2.10. При строительстве дорог и тротуаров вокруг жилых зданий и объектов культурно-бытового назначения, благоустройстве территории швы расширения в покрытиях из литых бетонных смесей, в том числе модифицированных продуктами промышленных отходов и металлических фибр, можно не устраивать.

2.11. В конце рабочей смены на полную ширину и высоту укладываемой полосы дороги устраивают поперечный температурный шов в виде упорной доски толщиной 5 см или металлического шаблона, обернутых пергамином. Доска (шаблон) крепится к грунту и бетону с помощью металлических штырей. Перед возобновлением работ доска снимается.

2.12. Расстояние между швами расширения определяют температурой воздуха во время бетонирования, видом бетонной смеси и толщиной конструкции и представлено в табл. 2.2.-2.4.

2.13. Швы сжатия в бетонных конструкциях из литых смесей устраивают из расчета, чтобы площадь их карты не превышала  $28 \text{ м}^2$ , а в покрытиях тротуаров, отмосток - через 10-12 м при ширине до 3 м.

Таблица 2.2

**Расстояния между швами расширения в конструкциях из литых бетонных смесей**

Конст-рукции дорог	Тол-щина конст-рукции, см	Температура воздуха при укладке бетонной смеси, $^{\circ}\text{C}$							
		<5	5-15	16-25	>25	<5	5-15	16-25	>25
		Расстояния между швами расширения, м							
Покрытие	21-24	40	50	60	80	60	70	80	100
	18-20	20	30	40	60	40	50	70	90
Основание	любая	100	швы не устраивают			120	швы не устраивают		

Таблица 2.3.

**Расстояния между швами расширения в конструкциях из бетона, модифицированного продуктами промышленных отходов**

Конст-рукции дорог	Толщина конструкции, см	Температура воздуха при укладке бетонной смеси, $^{\circ}\text{C}$				Вид продукта переработки
		< 5	5-15	16-25	>25	
		Расстояния между швами расширения, м				
Покрытие	22-24	25-28	56-96	80-90	90-110	Цементо- и асфальтобетонных конструкций
	20-21	24-25	35-42	50-54	80-90	
	18-19	18-20	25-30	30-35	40-45	
	21-24	60	75	100	120	
	18-20	40	55	80	100	
Основание	любая	100	Швы не устраивают			

Таблица 2.4.

**Расстояния между швами расширения в конструкциях из бетонов, модифицированных резиновой крошкой или мукой**

Наимено-вание слоя	Толщина плиты, см	Температура при укладке фибробетона, $^{\circ}\text{C}$			
		< 5	5-15	16-25	>25
Покрытие	20-22	90	110	120	Швы не устраивают
	21-24	70	90	110	
	50	70	100	140	
Основание	любая	100	Швы не устраивают		

2.14 Расстояния между швами сжатия в бетонах с использованием продуктов промышленных отходов определяются их видом и параметрами дороги (табл. 2.5.).

Таблица 2.5.

Расстояния между швами сжатия в бетонных конструкциях с продуктами промышленных отходов

Конструкция дороги	Толщина конструкции, см	Ширина проезжей части, м	Расстояние между швами, м	Вид продуктов переработки
Покрытие улиц и дорог	до 18 19-24	3,5-4,0 - « -	7 8	Цементо- и афальтобетонных конструкций
	любая любая	3,5-4,0 5,5	12 9	Автопокрышек (мука)

*Примечание. В покрытиях тротуаров, отмосток, площадок швы сжатия устраивают через 12-15 м.*

2.15. Швы сжатия в дисперсно-армированных бетонных покрытиях улиц и дорог различного назначения устраивают из расчета, чтобы площадь их карты не превышала  $140 \text{ м}^2$ , а в покрытиях тротуаров, отмосток через 35-40 м при ширине до 3 м как в свежеуложенном, так и в затвердевшем фибробетоне.

В основаниях дорог и улиц из дисперсно-армированного бетона швы сжатия устраиваются через 80-100 м.

2.16. Попадающие в зону строительства дорог дождеприемные и смотровые колодцы должны устраиваться так, чтобы верх дождеприемных решеток был на 2 см ниже, а крышка люка находилась на верхней отметке покрытия.

При строительстве и ремонте сопряжений дорожных одежд со смотровыми колодцами, расположенными в проезжей части, рекомендуется применять регулируемые оголовки смотровых колодцев, опирающихся на упругое основание - ВСН 62-97 (ГУП «НИИМосстрой»).

Данная конструкция позволяет получать точные отметки крышки люка благодаря телескопическому соединению оголовков и горловины колодца и возможности его регулирования по высоте за счет поворотного регулировочного кольца. При этом обеспечивается совместная работа дорожной одежды с оголовками смотровых колодцев, что повышает долговечность сопряжений и ровность проезжей части. Применение регулируемых по высоте оголовков возможно как на горизонтальных участках проезжей части, так и на уклонах.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ

#### 3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЫХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

3.1.1. Для приготовления литых бетонных смесей, в т.ч. с продуктами промышленных отходов и дисперсно-армированных, должен применяться портландцемент без минеральных добавок марки не ниже 400, отвечающий требованиям ГОСТ 10178-85\*. Для бетонных смесей, предназначенных для устройства покрытий и оснований, содержание в клинкере трехкальциевого алюмината не должно превышать более 7 и 10% соответственно.

3.1.2. Пески для приготовления литых бетонных смесей применяются природные, кварцевые или полевошпатовые в чистом виде или с добавками. В качестве добавки могут применяться искусственные пески, полученные дроблением прочных, морозостойких пород. Допускается использование одних искусственных песков. Пески должны отвечать требованиям ГОСТ 8736-93\*. Модуль крупности песков должен быть более 1,8. Содержание глинистых, илистых или пылеватых частиц в песке не должно превышать более 3% по массе для оснований и не более 1% для покрытий.

Удельная эффективность естественных радионуклидов щебня и песка не должна превышать 740 Бк/кг.

3.1.3. Щебень для приготовления литьх бетонных смесей должен отвечать требованиям ГОСТ 8267-93\* щебень из гравия с размером фракций для покрытий – не более 20 мм, для оснований – не более 40 мм.

3.1.4. Щебень и щебень из гравия должны разделяться на фракции 5-10, 10-20, 20-40 мм.

3.1.5. Зерновой состав щебня и щебня из гравия должен удовлетворять следующим требованиям: полный остаток на ситах по массе должен составлять для  $D_{\text{нам}}$  – 95-100%;  $\frac{1}{2}(D_{\text{нам}} + D_{\text{нанб.}})$  – 40-70%;  $D_{\text{нанб.}}$  – 0-5%.

3.1.6. Щебень и щебень из гравия применяются только после промывки или сухой очистки. Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц в щебне из горных пород не должно превышать 1% по массе. Допускается применение щебня и щебня из гравия с содержанием загрязнения не более 3% по массе для бетонных смесей оснований дорог.

3.1.7. Марка щебня по прочности в зависимости от дробимости при сжатии в цилиндре в водонасыщенном состоянии должна быть не выше ДР-16 (120 МПа) для изверженных пород и не выше ДР-15 (80 МПа) для осадочных пород.

В основаниях дорог может применяться литая бетонная смесь с заполнителем из осадочных пород ДР-21 (40 МПа).

3.1.8. Песок и щебень, полученные от переработки бетона, железобетона и асфальтобетона, которые используются частично взамен природных заполнителей, преимущественно для бетонов класса по прочности на сжатие В15, должны отвечать требованиям ГОСТ 8731-74\*, ГОСТ 8267-93\*, ТР 126-01 и настоящих технических рекомендаций

3.1.9. При приготовлении литых бетонных смесей классов В30, В25, В22,5, используемых при устройстве покрытий и оснований дорог, рекомендуется частично взамен мелкого природного заполнителя применять резиновую муку и крошку, получаемые от переработки изношенных автопокрышек. При этом в бетонах для оснований дорог может применяться крошка и мука, а для покрытий - резиновая мука.

Продукты переработки автопокрышек, которые могут быть использованы взамен части природного песка в бетонных смесях, разделяются на фракции (таблица 3.1.).

Таблица 3.1.

Характеристика резиновой крошки и муки

Показатели	Един. изм.	Продукты переработки автопокрышек	
		Резиновая крошка	Резиновая мука
Фракции	мм	0,80-1,5	0,001-0,15
		1,5-2,5	0,15-0,35
		2,5-4,0	0,35-0,50
			0,50-0,80

3.1.10. В резиновой муке и крошке содержание кордового волокна и частиц металла не должно превышать соответственно 0,5-0,8%.

3.1.11. Использование резиновой муки и крошки при приготовлении бетонных смесей для дорожных сооружений следует выполнять в соответствии с требованиями ТР 126-01 (ГУП «НИИМосстрой») и настоящих рекомендаций.

3.1.12. Для повышения физико-механических показателей бетона используются различные виды стальных фибр, выпускаемые отечественными и зарубежными фирмами.

Стальные фибры, используемые для устройства монолитных бетонных дорожных конструкций, должны соответствовать ТУ 5263-001-04697311-96, разработанным ДАОЗТ «Курганстальмост» и ЗАО «Фибробетон» (табл. 3.2.).

3.1.13. Стальная фибра ДЗАО «Курганстальмост» изготовлена из слябов методом фрезерования и имеет треугольное сечение, две поверхности которого шероховаты. Фибра имеет закручивание вдоль продольной оси и деформации концов длиной до 2 мм. Окисный слой на фибре, полученный при её изготовлении, препятствует образованию коррозии в процессе длительного хранения.

Таблица 3.2.

Характеристики рекомендуемых стальных фибр для дисперсно-армированных монолитных бетонов дорожных конструкций

Характеристики фибр	Един. изм	Значения
Длина (L)	мм	40-70
Диаметр (d)	мм	0,4-0,7
Диаметр приведенный (L/d)	-	80-100
Временное сопротивление разрыву	МПа	400-1100
Относительное удлинение	%	14-8

3.1.14. Фибра ЗАО «Фибробетон», полученная резкой стального листа толщиной 0,4-0,8 мм и длиной 40-80 мм, имеет изогнутую форму и обладает повышенной дисперсностью 7800-9000 шт/кг.

3.1.15. Для упрощения дозировки при приготовлении дисперсно-армированной смеси фибра поставляется в коробках массой 20-40 и 50 кг.

3.1.16. Для получения литых бетонных смесей следует применять суперпластификаторы на основе меламиноформальдегидных и нафтиноформальдегидных сульфированных смол, из которых наиболее экономичным является С-3. Промышленный выпуск этой добавки наложен на Новомосковском заводе «Оргсинтез» в соответствии с ТУ 6-36-0204229-625-90.

3.1.17. Добавки-суперпластификаторы должны отвечать требованиям приведенным в табл. 3.3.

Таблица 3.3.  
Характеристика суперпластификаторов

Свойства суперпластификаторов	Размерность	Показатели
Содержание твердых материалов	%	20-40
Плотность	г/см <sup>3</sup>	1,1-1,22
Водородный показатель	pH	7-9
Вязкость	сП	20-45

3.1.18. Водный раствор добавки С-3 не изменяет своих свойств при нагреве до +85 °С и замораживании до -40 °С с последующим оттаиванием. Образующийся при низкой положительной температуре осадок добавки растворяют подогревом её жидкой фазы острым паром или водой с последующим тщательным перемешиванием раствора.

Физические свойства суперпластификатора С-3 приведены в приложении 4.

3.1.19. Для устройства дорожных конструкций из литьих бетонных смесей при отрицательных температурах воздуха следует применять комплексные добавки: противоморозные и суперпластификаторы.

В качестве противоморозных добавок для бетонных смесей без металлической фибры и арматуры, можно использовать хлористые соли натрия и калия (XН, XK), нитрита натрия (НН) и нитрит-нитрат-хлорид кальция (ННХК) и во всех случаях добавки формиата натрия или гидразина, не вызывающих коррозию металла.

3.1.20. Противоморозные добавки назначают с учетом ожидаемой отрицательной температуры и данных по наращиванию прочности бетона, которые приведены в табл. 3.4.

Оптимальное количество противоморозных добавок при применении суперпластификатора С-3 в количестве 0,5-0,7% от массы цемента назначается в соответствии с табл. 3.5.

Таблица 3.4.

Изменение прочности бетонов с оптимальным содержанием добавок, твердеющих при отрицательных температурах

Вид добавки	Температура твердения бетона, °C	Прочность, % при твердении на морозе за период, сут		
		7	14	28
1	2	3	4	5
Нитрит-натрия (НН)	- 5	30	50	70
	- 10	20	35	55
	- 15	10	25	35
	- 20	-	-	-
Хлорид кальция – - хлорид натрия (ХК + ХН)	- 5	35	65	80
	- 10	25	35	45
	- 15	15	25	30
	- 20	-	-	-
Нитрит кальция с мочевиной (НКМ)	- 5	30	50	70
	- 10	20	35	50
	15	15	25	35
	20	-	-	-
Нитрит-натрат – - хлорид кальция (ННХК)	- 5	40	60	80
	- 10	25	40	50
	- 15	20	35	45
	- 20	-	-	-
Формиат натрия (ФН)	- 5	35	60	80
	- 10	25	35	50
	- 15	15	25	45
Гидрозим	- 5	40	60	80
	- 10	30	35	45
	- 15	20	25	35

Таблица 3.5.

Оптимальное количество противоморозных добавок для смесей, твердеющих при отрицательных температурах

Температура твердения бетона, °C	Содержание безводных солей, % от массы цемента					
	XN (NaCl)	XK (CaCl <sub>2</sub> )	НН (NaNO <sub>2</sub> )	ННХК	ФН	Гидро-зим
1	2	3	4	5	6	7
- 5	2	2	-	-	-	-
- 5	3	-	-	-	-	-
- 5	-	-	4	-	-	-
- 5	-	-	-	2	-	-
- 5	-	-	-	-	1,0	0,5
- 10	-	4	-	3	-	-
- 10	5	-	-	-	-	-
- 10	-	8	-	-	-	-
- 10	-	-	6	-	-	-
- 10	-	-	-	-	2,0	1,0
- 15	-	-	8	-	-	-
- 15	-	-	-	6	-	-
- 15	-	-	-	-	4,0	2,0

3.1.21. Вода для приготовления бетонной смеси должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-79.

### 3.2 ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОНУ И БЕТОННОЙ СМЕСИ

3.2.1. Свойства бетона из литой смеси для дорожных конструкций должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов и табл. 2.1. настоящих рекомендаций.

3.2.2. Подбор состава литой бетонной смеси, в том числе модифицированной продуктами переработки промышленных отходов, металлическими фибрами, различными добавками, может производиться любым проверенным на практике способом, обеспечивающим получение бетона с заданными свойствами при минимальном расходе цемента.

3.2.3. Подвижность литой бетонной смеси, в том числе модифицированной продуктами переработки промышленных отходов, фибрами, добавками суперпластификаторами типа С-3 или комплексными на их основе, должна находиться в пределах 16-18 см, а в случае укладки её в конструкцию с продольным уклоном 30% и более не превышать 12-14 см.

3.2.4. При подборе состава литых бетонных смесей во всех случаях расход цемента которых составляет 500 кг/м<sup>3</sup>, следует в общем объеме заполнителей увеличить количество песка. Песок фракции 1,2 мм должен составлять 24-35% от общей массы заполнителя. Кривая зернового состава песка должна иметь перепад в области фракции 1,2-8 мм. Содержание частиц фракции 0,15 мм не должно превышать 3-5% по массе.

При расходе цемента более 500 кг/м<sup>3</sup> количество песка в общем объеме заполнителя увеличивать не следует.

3.2.5. Оптимальное количество добавок-суперпластификаторов и противоморозных принимается в соответствии с п.3.1.19. и табл 3.4. и 3.5. настоящих рекомендаций.

3.2.6. При подборе состава дисперсно-армированного бетона следует исходить из условия получения материала наибольшей плотности, при котором все пустоты между заполнителем и фиброй заполнены цементным камнем и все они покрыты пленкой вяжущего.

3.2.7. Для повышения эффективности работы фибр в бетоне и улучшения свойств смеси содержание щебня должно быть снижено по сравнению с неармированным бетоном и не превышать 1000 кг/м<sup>3</sup>. При этом наибольшая крупность щебня не должна превышать  $\frac{1}{2}$  длины фибр.

3.2.8. Длина фибр для литых бетонных смесей не должна превышать 40 мм, а L/D -- не более 80-100.

3.2.9. Оптимальное содержание фибр для бетона, используемого в покрытиях, составляет 2,5-3%, в основаниях -- 2,0-2,5%.

3.2.10. При подборе составов бетонов с добавлением щебня от переработки бетонных конструкций следует учитывать, что величина водопоглощения такого щебня достигает 6%, поэтому количество воды затворения должно быть увеличено по сравнению с составом на природных заполнителях.

3.2.11. При определении исходной подвижности бетонной смеси на заполнителях из переработанных цементобетонных материалов следует учитывать снижение подвижности в первые 10 мин после затворения.

3.2.12. Подбор составов литых бетонных смесей, в том числе с продуктами промышленных отходов, комплексными добавками на основе суперпластификаторов, армированных металлическими фибрами, предназначенных для укладки в дорожно-транспортные конструкции

как при положительных, так и отрицательных температурах воздуха следует осуществлять в лаборатории дорожного строительства ГУП «НИИМосстрой» или в другой специализированной лаборатории экспериментально-расчетным методом с обязательным контролем и соответствующей их корректировкой на строительных объектах.

3.2.13. Литые бетонные смеси, в том числе модифицированные, во всех случаях должны быть однородны, хорошо перемешиваться и не расслаиваться. Подобранный состав фибробетонной литой смеси должен исключить образование «ежей» из волокон, при этом фибра должна быть равномерно распределена по всему объему.

3.2.14. Ориентировочные составы литых бетонных смесей, в том числе модифицированных продуктами промышленных отходов, фибрами, добавками представлены в приложениях 5-9.

## 4. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Строительство дорожных конструкций с использованием литых бетонных смесей включает следующие этапы:

- подготовительные работы;
- возведение земляного полотна;
- устройство дренажа мелкого заложения;
- устройство песчаного подстилающего слоя;
- установка бортовых камней;
- устройство технологического слоя;
- устройство оснований;
- устройство покрытия.

### 4.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4.1.1. Основные виды подготовительных работ и рекомендуемые машины представлены в табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Рекомендуемые машины для производства  
подготовительных работ

Вид работ	Дальность транспортировки	Рекомендуемые машины и транспортные средства
1 Расчистка площадки строительства перед возведением земляного полотна а) от кустарника и мелколесья б) от пней и камней	до 50 м	Кусторезы, бульдозеры на гусеничных тракторах Корчеватели-собиратели на гусеничных тракторах Автокран Особо крупные камни дробят взрывом
2 Перенос линий связи электропередач и трубопроводов	согласно проекту	Спецсредства субподрядчика
3 Снос зданий и сооружений в зоне работ и перенос их	то же	Бульдозеры на гусеничных тракторах, экскаваторы, самосвалы, автокраны
4 Снятие растительного слоя в зоне работ, перемещение и складирование его	до 50 м	Бульдозеры на гусеничных тракторах, погрузчики, автосамосвалы
5 То же	до 1000 м	Самоходные скреперы

*Примечание. марки, технические характеристики рекомендуемых машин приведены в Московском территориальном строительном каталоге, раздел МТСК-5 б. и др.*

4.1.2. Все подземные сооружения и кабели должны быть проложены вне строящихся дорог и улиц как по ширине, так и по ее длине. В зоне проезжей части дороги по возможности размещаются дожденприемные колодцы с решетками.

#### 4 2 ВОЗВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

4.2.1. Сооружение земляного полотна должно производиться согласно требованиям СНиП 3.06.03-85, ТР 135-03 (ГУП «НИИМосстрой»).

4 2 2. Уплотнение грунтов земляного полотна необходимо производить при оптимальной их влажности до требуемой плотности (табл. 4 2.).

Таблица 4.2.  
Рекомендуемые коэффициенты уплотнения земляного полотна

Вид земляного полотна	Часть земляного полотна	Глубина расположения слоя от поверхности покрытия, м	Коэффициент уплотнения грунта, не менее
Насыпи	Верхняя	до 1,5	1,00 - 0,98
	Нижняя неподтапливаемая	1,5 - 6,0	0,95
	Нижняя подтапливаемая	более 6,0	0,98
		1,5 - 6,0	0,95 - 0,98
		более 6,0	0,98
Выемка и места с нулевыми отметками	В слое сезонного промерзания	до 1,2	1,00 - 0,98
	Ниже слоя сезонного промерзания	до 1,2	0,95

4.2.3. Уплотнение грунтов производят катками на пневматических шинах, кулачковыми и с гладкими вальцами. Катки выбирают в зависимости от вида грунта и толщины слоя отсыпки в соответствии с приложением 10.

4.2.4. Грунт земляного полотна следует уплотнять на всю его ширину послойно. Толщина слоя должна соответствовать заданной с учетом коэффициента запаса на уплотнение, принимаемого в зависимости от типа грунта по табл. 4.3.

Таблица 4.3

Наименование грунта	Оптимальная влажность, %	Коэффициент запаса на уплотнение
Песок крупный и гравелистый	6	1,3
Песок средней крупности	8	1,3
Песок мелкий и пылеватый	10	1,4
Супесь легкая	10	1,4
Супесь пылеватая	9-11	1,25
Суглинок легкий	14-16	1,2
Суглинок тяжелый	16-18	1,2
Глина пылеватая	18-20	1,15

4.2.5. Уплотнение грунта следует производить при влажности, близкой к оптимальной, принимаемой в зависимости от типа грунтов по табл. 4.4.

При влажности менее допустимой несвязные и мало связные грунты следует увлажнять в отсыпанном слое перед уплотнением. Для увлажнения грунта до оптимальной влажности можно применять поливомоечные машины.

4.2.6. Максимальный объем земляных работ должен выполняться до наступления устойчивых отрицательных температур. В случае невозможности на отдельных строительных объектах заблаговременной подготовки земляного полотна грунт, намеченный к разработке в зимнее время, следует предохранять от промерзания. Слой мерзлого грунта 5-10 см не может служить препятствием для уплотнения грунта.

4.2.7. Необходимое число проходов катков по одному следу для связных грунтов должно быть не менее 10-12, несвязных – 6-8 и уточняться в каждом конкретном случае. Коэффициент уплотнения земляного полотна под дорогу, тротуар, площадку должен быть не менее 0,98.

4.2.8. Поверхность земляного полотна профилируется так, чтобы просвет под рейкой длиной 3 м не превышал 1 см.

#### 4.3. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

4.3.1. Дренаж мелкого заложения предназначен для осушения дорожной одежды и верхней части земляного полотна и состоит из дрен и дренирующего слоя (рис. 4.1.).

4.3.2. В качестве дрены могут быть использованы керамзитобетонные трубофильтры, перфорированные асбокементные, керамические и полимерные дренажные трубы. Стыки и водоприемные отверстия дрен защищают от заиливания муфтами и фильтрами, в качестве которых могут быть использованы каменные материалы, нетканые синтетические материалы, а также стеклохолсты.

4.3.3. Технологический процесс устройства дренажей мелкого заложения в предварительно подготовленной для этих целей траншее включает следующие этапы. рытье ровика, устройство в нем подушки под трубы, укладку трубофильтров, сопряжение их с водоприемниками, заполнение ровика песком и его уплотнение.

Трубы с раструбами и трубофильтры обращают против уклона соответственно раструбами и пазами.

4.3.4. Выпуск воды из дрены осуществляют в водоприемные колодцы, причем конец трубы должен выступать на 5 см относительно стенки колодца.

4.3.5. Зазоры между трубчатыми дренами и стенками колодцев должны быть тщательно заделаны цементо-песчаным раствором состава 1:3 или герметиком.

#### 4.4. УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ

4.4.1. К устройству подстилающего слоя из песка приступают после приемки земляного полотна дороги и оформления соответствующего акта. Обязательной проверке подлежит соответствие фактических отметок профилей проектным и степень уплотнения грунта.

4.4.2. Производство работ по устройству песчаного подстилающего слоя должно производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.

4.4.3. Для устройства подстилающего слоя наряду с природными песками могут применяться с частичной или полной их заменой на пески, полученные из продуктов переработки промышленных отходов бетонных и железобетонных изделий. Коэффициент фильтрации песков для подстилающих слоев во всех случаях должен быть не менее 3 м/сут. при ширине корыта до 15 м и 5 м/сут при ширине более 15 м.

4.4.4. Песок доставляется к месту строительства автомобилями-самосвалами и выгружается непосредственно в корыто дороги.

Допускается складирование песка на специально отведенном месте с последующим перемещением его к месту укладки автогрузчиками. Разравнивание песка производится бульдозерами или автогрейдерами по способу «от себя» с соблюдением проектных уклонов

4.4.5. Катки для уплотнения песка применяют те же, что и для уплотнения земляного полотна. Особо тщательно следует уплотнять песок около дождеприемных колодцев и в местах примыкания к инженерным сооружениям, где уплотнение производится с помощью виброплит ВУ-800, ВУ-1500, ОУ-60, ОУ-80, ДУ-90 (Приложение 10).

4.4.6. Уплотненный подстилающий слой из песка должен иметь проектную толщину, отклонение от проекта не должно превышать  $\pm 1$  см, а коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,98. Наибольший просвет под рейкой длиной 3 м не должен превышать 1 см. Продольные и поперечные уклоны должны соответствовать проекту.

#### 4.5. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

4.5.1. На магистральных улицах и дорогах устанавливают бортовые камни из естественных пород (гранита), а на внутриквартальных дорогах, дворовых территориях и объектах соцкультбыта - из бетона, железобетона или дисперсно-армированного бетона, которые должны отвечать требованиям соответственно ГОСТ 6666-81\* и ГОСТ 6665-91. Бетонные бортовые камни длиной 1 м могут быть неармированными, а при большей длине - армированными, в том числе с использованием металлических фибр.

4.5.2. Бортовые камни устанавливают на основании или при его отсутствии - на песчаный подстилающий слой.

4.5.3. При укладке камня длиной 1 м на выровненный и уплотненный песчаный подстилающий слой для него устанавливается бетонная опалубка высотой 20 см с шириной на 20 см превышающей

ширина бортового камня. При укладке бортового камня на бетонное основание с двух его сторон устраивается бетонная обойма на высоту 10 см в деревянной или металлической опалубке.

Бетонная обойма выполняется из пластичной бетонной смеси с осадкой конуса 4-5 см, марки 200 (В15).

Длинномерные бортовые камни с уширением устанавливают непосредственно на песчаный подстилающий слой или на основания. Камни длиной 3 и 6 м без уширения также устанавливают на песчаный слой или принятное по проекту основание, но в местах сопряжений бортовых камней укладывают бетонные прокладки.

Во всех случаях установку бортовых камней производят по шнуру натянутому между специальными металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верхней кромки камней.

4.5.5. Бортовые камни доставляют на объект в специальных контейнерах (поддонах). Разгрузка и установка метрового бортового камня производится вручную с помощью специальных приспособлений или автопогрузчиками, длинномерных бортовых камней – автокранами грузоподъемностью 3 т или автопогрузчиками.

4.5.6. Ширина шва между бортовыми камнями не должна превышать 5 мм. Швы между бортовыми камнями заполняются цементо-песчаным раствором состава 1:4, после чего расширяются цементо-песчаным раствором 1:2.

4.5.7. Бортовой камень должен быть установлен не позже, чем за 3 сут. до устройства дорожного покрытия с тем, чтобы бетонная обойма и раствор в швах между бортовыми камнями набрали достаточную прочность.

#### 4.6. УСТРОЙСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОЯ И ОСНОВАНИЯ

4.6.1. На магистральных и скоростных улицах и дорогах технологический слой можно устраивать из укатываемой малоцементной бетонной смеси и из литой бетонной смеси. Более

экономичным является устройство технологического слоя из литых смесей с использованием в качестве щебня известняков слабых пород, а также с заполнителями, полученными при переработке отходов промышленности. Требования к устройству технологического слоя сохраняются такими же как и для оснований, выполненных из аналогичных материалов

4.6.2. Основания на магистральных и скоростных улицах и дорогах устраивают преимущественно из литых бетонных смесей, в том числе с продуктами переработки промышленных отходов и известняков слабых пород, а также с использованием металлических фибр. Допускается устройство основания из уплотняемых щебеночных смесей или укатываемого малоцементного бетона.

4.6.3. Из литых бетонных смесей, модифицированных продуктами переработки промышленных отходов, или с использованием известняков слабых пород, металлических фибр устраивают основания класса B15 (M200) на магистральных улицах и внутриквартальных проездах при их строительстве в одну стадию.

При двухстадийном строительстве внутриквартальных проездов основание, служащее на I стадии строительства покрытием, выполняют из модифицированного продуктами промышленных отходов бетона класса B25 (M300) (Приложение 2).

4.6.4. Литая бетонная смесь может приготавливаться в смесителях различного действия. На бетонных заводах должны быть созданы дополнительные условия для раздельного хранения продуктов переработки промышленных отходов в случае использования их в литых бетонных смесях).

4.6.5. Перед укладкой литой смеси в основание дороги необходимо по песчаному подстилающему слою уложить гидроизоляционный материал (полиэтиленовую пленку, толь,

рубероид) внахлест для исключения просачивания цементного молока в песчаный слой, а в случае производства работ при отрицательной температуре - для предотвращения промерзания конструктивных слоев.

При устройстве основания по технологическому слою, выполненному из литьих бетонных смесей или укатываемого малоцементного бетона гидроизоляционный материал не укладывают.

Следующим этапом является установка металлической опалубки, которая должна обеспечивать герметичность стыковых соединений. При односкатном профиле дороги опалубку устанавливают на всю ширину подстилающего слоя основания, при двухскатном – на половину ширины.

4.6.6. Приготовление, транспортировка литьей бетонной смеси и строительство оснований при необходимости технологического слоя при положительной и отрицательной температурах воздуха выполняется так же, как и для бетонных покрытий в соответствии с требованиями раздела 4.7. настоящих рекомендаций.

4.6.7. Щебеночные уплотняемые смеси, применяемые для устройства оснований, должны отвечать требованиям ТУ 400-24-150-86.

4.6.8. Смеси приготавливаются путем смешивания в смесительной установке завода требуемого количества известнякового щебня или гравия различных фракций и оптимального количества воды до получения однородного материала (влажность готового материала должна быть 4-6% по массе).

4.6.9. Приготовленная на заводе смесь доставляется на строительный объект автомобилями-самосвалами и выгружается либо в бункер щебнеукладочной машины, либо непосредственно в корыто дороги. Щебнеукладчики целесообразно применять для устройства оснований площадью не менее, чем  $1000\text{ м}^2$ .

При выгрузке щебень можно разравнивать либо автогрейдером, либо бульдозером способом «от себя».

Число полос укладки смеси по ширине проезжей части или площадки принимается с учетом ширины укладывающей машины и необходимого перекрытия каждой полосы минимум на 5 см. Толщина определяемого щебня должна быть на 20-30% больше проектной. После этого его выравнивают и укатывают.

4.6.10. Уплотнение щебеночного основания производится самоходными катками с металлическими вальцами, а также катками вибрационными и на пневматических шинах (Приложение 10).

Укатку основания следует производить от бортов к оси проезжей части или площадки при двухскатном профиле и от нижнего борта к верхнему – при односкатном. Величина перекрытия двух последовательно расположенных полос должна быть 20-25 см.

Основания из щебеночных смесей уплотняются не менее чем за 10 проходов. Тип катка выбирается в зависимости от толщины уплотняемого слоя. Укладку начинают легкими катками. После прекращения образования волн перед вальцом легких катков следует применять тяжелые катки.

Уплотнять щебеночное основание следует до образования поверхностной корки. Проверка качества уплотнения производится тяжелыми катками, после прохода которых не должно оставаться следа.

4.6.11. Устройство основания из укатываемого бетона должно производиться в соответствии с ТР 138-03 (ГУП «НИИМосстрой»).

Бетонная смесь приготавливается в бетономешалках свободного падения или принудительного действия. Рекомендуется в течение всей смены готовить бетонную смесь одного вида в одной бетономешалке.

4.6.12. Время транспортирования смеси не должно превышать 90 мин. Интервал времени с момента выпуска бетонной смеси до окончания уплотнения в основании не должен превышать 150 мин.

Малоцементная бетонная смесь доставляется на строительный объект в автосамосвалах. При транспортировании малоцементной смеси в сухую погоду необходимо предохранить её от потери влаги, а в сырую – от переувлажнения. Доставка смеси должна осуществляться по часовому графику, разработанному с учетом производительности укладочных машин.

4.6.13. Укладка смеси может осуществляться бетоноукладчиками на пневматическом или гусеничном ходу при работающем вибробрусе или автогрейдерами. На участках площадью менее  $1000\text{ m}^2$ , где невозможно применение бетоноукладочных машин, укладка может производиться экскаваторами с навесным оборудованием, автогрейдерами.

Укладка бетонной смеси ведется от бортового камня к оси проезда при двухскатном профиле и от нижнего борта к верхнему при односкатном. Движение укладочных машин в продольном направлении должно осуществляться навстречу уклону.

Укладку малоцементной смеси по ширине дороги или площадки до 9 м следует вести отдельными захватками длиной 40-50 см с таким расчетом, чтобы разрыв во времени укладки смежных полос не превышал 1 ч – во избежание обезвоживания боковой кромки ранее уложенной полосы. При ширине дороги более 9 м работы следует вести двумя или тремя бетоноукладочными машинами, соблюдая расстояние между ними 10-15 м.

4.6.14. Вслед за бетоноукладчиком по мере его продвижения смесь укатывается моторными катками: сначала легкими (статического действия) массой 5-6 т или виброкатками массой 3,5 т с числом проходов по одному следу 5-6 раз, а затем – тяжелыми катками массой 1-15 т

до полного уплотнения с перекрытием следа на 15-20 см с числом проходов по одному следу 8-10 раз. Укатка производится из расчета 75 м<sup>3</sup> на 1 каток.

Укатка должна начинаться от обоих бортов проезжей части к оси при двухскатном профиле, при односкатном – навстречу уклону. Уплотнение считается достаточным, если при проходе тяжелого катка на поверхности основания не остается следов.

4.6.15. Во всех случаях устройства основания или технологического слоя допускаемые отклонения следует принимать по СНиП 3.06.-03-85, равными:

- по высоте, не более – 5,0 мм;
- по толщине слоя - ±10%;
- по поперечным уклонам - ±10%.

Величина просвета под рейкой длиной 3 м, характеризующая ровность поверхности основания или технологического слоя, должна быть не более 5 мм.

#### 4.7. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИТЫХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

4.7.1. Перед началом работ по устройству покрытий из литых бетонных смесей следует проверить:

- готовность подъездов для беспрепятственной доставки их к месту укладки;
- наличие гидроизоляционных и укрывочных материалов, использование которых определяется температурными условиями твердения бетона (Приложение 11);
- наличие инструментов и инвентаря для разравнивания и разглаживания уложенной смеси.

4.7.2. Перед началом работ по укладке литой бетонной смеси в покрытие предварительно должны быть установлены бортовые камни, выполняющие роль опалубки, или при их отсутствии, в

соответствии с проектом, инвентарные металлические опалубки в соответствии с п.4.6.5. настоящих рекомендаций.

4.7.3. Если проектом предусмотрено применение арматурных сеток, они предварительно должны быть нарезаны на требуемые отрезки. Арматура должна быть выпрямлена, очищена от грязи, масел, ржавчины и окалины.

4.7.4. Нарезанные отрезки сетки укладывают через 1,5-2 м на подставки из пластмассы, а также из арматурной стали диаметром 10-12 мм или бетонные подкладки на отметку, предусмотренную проектом.

4.7.5. Покрытие дорог можно устраивать из полученных с помощью суперпластификатором литьих бетонных смесей на природных заполнителях, а также с использованием резиновых продуктов переработки в виде муки частично взамен природных песков. Для получения дисперсно-армированного бетона используются металлические фибры. Покрытие из литьих бетонных смесей можно устраивать при положительных и отрицательных до  $-15^{\circ}\text{C}$  температурах. При устройстве покрытия из литьих бетонных смесей с суперпластификатором С-3 при температуре ниже плюс  $5^{\circ}\text{C}$  следует дополнительно вводить противоморозные добавки, количество которых представлено в табл. 3.5.

4.7.6. Введение добавки суперпластификатора в бетонную смесь в зависимости от конкретных условий возможно: на бетонном заводе, на строительной площадке или частично на заводе и строительной площадке.

При этом добавка может быть введена в виде порошка или жидкости, рабочей 33% концентрации.

4.7.7. Противоморозные добавки должны вводиться на БСУ завода. Для получения рабочей консистенции раствора (К%) добавок при весовом дозаторе следует определить:

$$K = \frac{2D}{\Pi} \quad , \text{ где}$$

Д – оптимальное количество добавки в сухом состоянии на замес;

П – допускаемая по классу точности абсолютная погрешность дозировки.

После полного растворения добавки определяется плотность раствора и доводится до заданной плотности добавлением воды или добавки.

Следует учитывать изменение плотности в зависимости от температуры.

$$\Pi_t = \Pi_{20} - A(T-20) , \text{ где}$$

$\Pi_{20}$  – плотность раствора при  $20^{\circ}\text{C}$ ,  $\text{г}/\text{см}^3$ ;

$A$  – температурный коэффициент плотности;

$T$  – температура раствора в момент определения его плотности.

4.7.8. Для повышения эффективности производства работ в зимнее время температура воды должна быть плюс  $60\text{--}70^{\circ}\text{C}$ , при этом загрузку цемента следует производить после предварительного перемешивания воды и раствора добавки с заполнителем. При одновременном поступлении в автобетоносмеситель составляющих бетонной смеси вода должна иметь температуру не выше плюс  $5^{\circ}\text{C}$ .

При использовании неподогретой воды способ загрузки материалов в смесительный узел при отрицательных температурах сохраняется таким же, как и при положительных температурах.

4.7.9. Температура бетонной смеси, доставленной на объект при температуре наружного воздуха от минус  $5^{\circ}\text{C}$  до минус  $10^{\circ}\text{C}$  и от минус  $10^{\circ}\text{C}$  до минус  $15^{\circ}\text{C}$  соответственно должна составлять менее  $+10^{\circ}\text{C}$  и  $+15^{\circ}\text{C}$ .

При температуре ниже минус  $15^{\circ}\text{C}$  строительство конструкций из литых бетонных смесей не рекомендуется.

4.7.10. В случае неэффективности подогрева воды для получения требуемой температуры смеси следует подогревать заполнители и прежде всего песок.

Температура подогрева заполнителей определяется, исходя из получения заданной температуры бетонной смеси по формуле:

$$T_{\text{подогрева}} = \frac{E0,2 \cdot g \cdot t + g_b \cdot t_b}{E0,2 \cdot g + g_b}, \text{ где}$$

$T_{\text{подогрева}}$  – температура бетонной смеси после перемешивания,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$g$  – количество твердых составляющих бетонной смеси, кг;

$g_b$  – количество раствора противоморозной добавки рабочей консистенции, кг;

$t$  – температура твердения бетонной смеси,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$t_b$  – температура раствора противоморозной добавки рабочей консистенции,  $^{\circ}\text{C}$ .

4.7.11. Добавка в виде резиновой муки, частично заменяющей природный песок, вводится в бетонную смесь на БСУ при загрузке автобетоносмесителя.

4.7.12. Стальные фибры могут вводиться как на бетонном заводе, так и на строительной площадке. В заводских условиях после загрузки в автобетоносмеситель бетонной смеси и её перемешивания в течении 30-60 сек., фибру в автобетоносмеситель засыпают полумеханическим способом с помощью вращающихся грохотов, стенки которых имеют отверстия размером не менее длины фибр или щели длиной не менее 10 длин фибр и шириной 0,2-0,8 длины.

Вручную стальные фибры можно вводить в бетоносмеситель при помощи мерных емкостей или из упакованных коробок с фиксированным весом фибр. Этот вариант целесообразно применять непосредственно на месте укладки фибробетонной смеси в конструкцию.

4.7.13. Независимо от способа введения фибры в бетонную смесь они должны быть равномерно распределены по всему объему. При этом в процессе перемешивания не допускается образование «ежей» из фибр.

4.7.14. Литая бетонная смесь, приготовленная на бетонных заводах, должна доставляться к месту укладки при непрерывном перемешивании в автобетоносмесителях, характеристика которых представлена в табл. 4.5.

Таблица 4.5.

Технические характеристики автобетоносмесителей

Характеристики	Размер- ность	Модель					
		СБ-214	СБ-92 В-2	СБ-159 Б-2	СБ-172	СБ-211	СБ-234
Объем перевозимой смеси	м <sup>3</sup>	6	5	5	6	8	8
Время перемешивания	мин	3-4	3	3	3-4	3-5	3-5
Высота загрузки	м	3,6	3,62	3,6	3,6	3,6	3,6
Вместимость бака для воды	л	450	400	400	450	450	450
Максимальная скорость	км/ч	80	90	80	80	60	60
Габаритные размеры	м	7x2,5x 3,6	7,5x2,5 x3,62	3x2,5x 2,6	9,27x2, 5x3,64	8,0x2,5 x3,6	9,5x2,5 x3,6

Доставка смеси должна выполняться по часовому графику.

4.7.15. На строительной площадке подвижность бетонной смеси, в том числе и модифицированной, следует оценить визуально или при помощи стандартного конуса.

В случае, если на строительном объекте имеются участки, продольный уклон которых более 30%, следует уменьшить подвижность смеси до осадки конуса 10-12 см за счет снижения на 20-30% вводимого на объекте суперпластификатора. Количество вводимого суперпластификатора снижается при использовании также противоморозных добавок.

При недостаточной подвижности смеси на строительной площадке дополнительно в автобетоносмеситель вводится добавка-суперпластификатор и производится дополнительное перемешивание в течение 5-7 мин.

4.7.16. Выгрузка бетонной смеси из автобетоносмесителя в опалубку при имеющейся возможности подъезда непосредственно к строящейся дороге производится равномерно, передвижкой поворотного лотка автобетоносмесителя по всей бетонируемой поверхности. Для облегчения подачи смеси на расстояние 3-4 м следует применять удлиненные лотки или инвентарные приставные лотки, которые должны находиться на объекте.

Во избежание расслоения бетонной смеси угол наклона лотка должен быть в пределах 45-60°С.

Автобетоносмеситель при выгрузке литой бетонной смеси следует устанавливать бетономешалкой вниз по естественному уклону дороги.

4.7.17. При отсутствии возможности подъезда автобетоносмесителя непосредственно к строящейся дороге укладку бетонной смеси в труднодоступную конструкцию дорог можно производить автобетоносмесителями совместно с бетононасосами типа «Штеттер», «Вибау» и др.

4.7.18. Уплотнение литой бетонной смеси, в том числе и модифицированной, происходит под действием собственной массы и требует лишь незначительного распределения и профилирования, что осуществляется специальным оборудованием типа «Голдблatt» (Приложение 12-14).

В местах примыкания смеси к опалубке или к вертикальной поверхности ранее уложенного бетона необходимо незначительное штыкование.

На участках с продольным уклоном более 40%, где используется пластиичная смесь, допускается легкое виброуплотнение с помощью виброреек или поверхностных вибраторов, а также с помощью специ-

ального двухвальцовового ручного катка, выпускаемого фирмой «Голдблэйт». (Приложение 12).

Смесь должна распределяться и профилироваться против продольного уклона строящейся дороги.

4.7.19. Обнаруженные после профилирования дефекты поверхности должны быть устраниены при помощи гладилок, щеток, валиков.

Однородную структуру поверхности получают на заключительном этапе укладки смеси при помощи щеток из натуральной щетины.

4.7.20. Устройство швов сжатия в покрытии следует осуществлять на 2-3 сут в зависимости от температуры наружного воздуха при помощи нарезчиков (Приложение 14-17). Швы сжатия нарезают в отвердевшем бетоне шириной 5-6 мм на глубину, равную 1/4-1,3 толщины покрытия. Швы следует заполнить резино-битумной мастикой типа «Битрэкс» (ТУ 5718-004-05204776-01).

4.7.21. Уход за бетоном нужно осуществлять сразу после его укладки при помощи полиэтиленовой пленки, водонепроницаемой бумаги, пергамина, толя, дорнита. При выполнении работ в условиях отрицательных температур, кроме предложенных материалов, поверх которых укладывают слой сухого песка, грунта, опилок, шлака или снега, следует использовать материалы типа дорнит (Приложение 10). Для ухода за бетонными основаниями может применяться битумная эмульсия. Уход за бетоном покрытия и основания твердеющем при положительной температуре, должен осуществляться в течение 7-8 сут.

4.7.22. Уложенный зимой бетон с наступлением теплой погоды весной поливают до достижения им проектной прочности, но не менее 10-15 дней, считая со времени повышения среднесуточной температуры до 0°C.

4.7.23. Устройство бетонных покрытий и оснований при температурах ниже минус 15°C не рекомендуется.

## 5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА

5.1. Контроль в процессе строительства заключается в проверке соответствия выполненных работ проекту, техническим рекомендациям и правилам производства работ, а также соответствия качества применяемых материалов, бетонных смесей, установленных стандартами.

5.2. Все сооружения, предъявляемые к сдаче в эксплуатацию, должны быть выполнены в соответствии с проектом, СНиПом и другими действующими нормативно-техническими документами.

5.3. При приготовлении и укладке литой бетонной смеси, в том числе с использованием продуктов переработки промышленных отходов и металлических фибр, следует контролировать ее однородность, подвижность на заводе и на объекте. При отрицательной температуре укладки смеси 2-3 раза в смену контролируют температуру смеси, которая должна быть при температуре наружного воздуха от минус 5°C до минус 10°C и от минус 10°C до минус 15°C не ниже соответственно +10°C и +15°C.

Подвижность бетонной смеси на объекте определяют 2-3 раза в течение смены, а также во всех случаях при ее изменении.

Периодически рекомендуется определение воздухововлечения бетонной смеси, предназначенной для устройства покрытий, которое должно быть не менее 3,5%.

5.4. Прочность при сжатии, растяжении при изгибе, водонепроницаемость, водопоглощение, морозостойкость следует проверять на контрольных образцах, изготовленных из проб бетонных смесей на заводе, а также непосредственно на месте укладки их в различные конструкции дороги

При проверке прочности каждая серия из трех контрольных образцов отбирается не реже одного раза в смену при выпуске до 200 м<sup>3</sup> смеси и два раза в смену, если выпускается более 200 м<sup>3</sup>.

Прочность бетона и морозостойкость должны быть не ниже проектного класса и проектной марки соответственно.

5.5. Помимо испытания контрольных кубов и балочек для оценки качества бетонов рекомендуется испытывать высушенные образцы из дорожных конструкций диаметром 15 см в количестве 3 шт. на каждые 300-400 м.

5.6. Оценку качества выполненных работ при приемке земляного полотна следует определять в зависимости от качества его уплотнения и соответствия геометрических размеров проектным: по данным лабораторных испытаний коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,98; допускается отклонение в соответствии уклонов проекту  $\pm 0,5\%$ , ровность поверхности определяется 3-х метровой рейкой, просвет под которой не должен превышать 1 см.

5.7. Осуществлять контроль по уходу за свежеуложенным бетоном при положительных температурах с помощью пленочных материалов: полиэтиленовой пленки, водонепроницаемой бумаги, дорнита и др. При отрицательных температурах уход следует осуществлять при помощи пленочных материалов, по которым сверху укладывается слой сухого песка, грунта, опилок, шлака, снега или дополнительный слой материала типа дорнит.

5.8. При приемке песчаного подстилающего слоя поперечные и продольные профили проверяют нивелировкой, размеры элементов в плане – стальной лентой, а ровность поверхности – рейкой. Коэффициент уплотнения песчаного подстилающего слоя должен быть не менее 0,98, допускаемые отклонения по толщине не должны превышать  $\pm 1$  см, просвет под трехметровой рейкой не должен превышать 1 см.

Коэффициент фильтрации песка устанавливается по проекту, но во всех случаях не должен быть менее 3 м/сут.

5.9 При приемке качества установки бортовых камней проверяют их устойчивость, продольный уклон, ровность кромки по горизонтали и вертикали, а также качество камней, их размеры, возвышение бортов над лотком проезжей части, характер заделки швов.

Допускается перепад в отметках верха камней  $\pm 0,5$  см. Отклонения в размерах ширины дороги между бортовыми камнями не должно превышать  $\pm 5$  см

5.10. При приемке работ по устройству подстилающего слоя проверяют толщину слоя, допуск отклонения которого составляет  $\pm 1$  см; коэффициент уплотнения - 0,98-1,0; ровность - разность отметок при прикладывании трехметровой рейки не должна превышать 1 см.

5.11. Контроль качества строительства дорожных оснований и покрытий из литых бетонных смесей, в том числе с использованием продуктов промышленных отходов и металлических фибр, заключается в определении соответствия проекту значений продольного и поперечного профиля, их ширины и толщины, а также их ровности

Допускаемые от проектных размеров отклонения для оснований по высоте  $\pm 10$  мм, по ширине  $\pm 10$  мм, по толщине  $\pm 5$  мм, по поперечному уклону - в пределах  $\pm 5\%$ .

Поверхность бетонных покрытий должна быть ровной, без бугров, волн, впадин и не превышать отклонений по высоте  $\pm 5$  мм, по ширине  $\pm 5$  мм, по толщине  $\pm 5$  мм, по поперечному уклону  $\pm 3\%$ .

По ровности – просвет под трехметровой рейкой не должен превышать 5 мм.

## 6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При строительстве дорожных конструкций из бетонных смесей, в т.ч модифицированных необходимо строго соблюдать технические правила производства работ в соответствии с требованиями норм и правил СНиП 12-03-2001г «Безопасность труда в строительстве». ч.1. Общие требования.

6.2. К работе по устройству конструкций из литьих смесей должны допускаться люди не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные по утвержденной программе безопасным методам работы, получившие удостоверение о сдаче экзаменов и проинструктированные непосредственно на рабочем месте. Проверка знаний рабочих производится ежегодно специальной комиссией.

Все подготовительные и механизированные работы должны производиться под непосредственным руководством инженерно-технических работников, назначенных приказом.

К работе на механизмах допускаются лица, имеющие специальные удостоверения на право управления ими.

6.3. Не допускается нахождение людей, а также выполнение других видов работ в зоне действия машин, равной  $R=5\text{м}$  (где  $R$  – радиус действия машин).

6.4. Место производства работ должно быть ограждено: поперек дороги с обеих сторон устанавливают сплошные штакетные ограждения, вдоль дороги – столбовые ограждения с канатом.

6.5. При производстве работ необходимо вывешивать предупредительные знаки в соответствии с ГОСТ 25573-82\*, а в темное время суток место производства работ должно быть освещено сигнальными лампами красного цвета согласно ГОСТ 12.1.047-85. Лампы мощностью 200 Вт подвешиваются на высоте 3,5-10 м.

6.6. На строительных объектах должны быть оборудованы санитарно-бытовые помещения для обогрева рабочих, отдыха и принятия пищи. Помещения должны быть обеспечены аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи, питьевой (кипяченой или газированной) водой.

6.7. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и защитными приспособлениями (респиратор, защитные очки и т.д.) в соответствии с действующими нормами.

Рабочие, страдающие кожными или глазными болезнями, не допускаются к работе с добавками.

6.8. Суперпластификаторы не выделяют при хранении вредных паров и газов, малотоксичны, водные растворы их пожаробезопасны. При нагреве суперпластификаторов выделяются пары, которые действуют раздражающие на слизистые оболочки глаз, органы дыхания, пищеварения и незащищенную кожу, что вызывает необходимость применять индивидуальные средства защиты (защитные очки закрытого типа, сапоги, резиновые перчатки и др.).

6.9. Продукты переработки промышленных отходов не выделяют токсичных веществ.

6.10. Для складов нитрата кальция должны выполняться требования «Правил безопасности для неорганических производств азотной промышленности» ГГТН и Минхимпрома.

Кристаллический нитрит натрия пожаробезопасен, так как способен поддерживать огонь и вызывает воспламенение горючих веществ, в отдельных случаях - от трения или удара. Для предотвращения пожара на складе запрещается курение и применение открытого огня, следует исключить возможность коротких замыканий и искрений в электрооборудовании и электропроводке. Склад должен быть обеспечен противопожарными мероприятиями.

пожарным водопроводом и необходимыми противопожарными средствами

6 11 Не допускается попадание противоморозных добавок на кожу и продукты питания

Емкость перед заполнением растворами противоморозных добавок необходимо тщательно промыть водой, а если в них ранее хранились кислоты и другие продукты, имеющие кислую реакцию предварительно пропарить

6 12 При производстве работ необходимо соблюдать требования «Правил производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Москве»

6 13 При работе с дисперсно-армированной смесью следует осторожно обращаться с фиброй, которая является источником опасности, приводящей к травматизму

При ручном введении фибры в бетонную смесь необходимо пользоваться очками и рукавицами с кожаными нашивками со стороны ладоней. Работы должны производиться с соблюдением «Правил безопасности и промышленной санитарии в проволочном и гвоздильном производстве» Из-во «Металлургия» 1980 г

6 14 При доставке смеси автобетоносмесителями необходимо соблюдать следующие правила

- при их движении по обочине все рабочие должны находиться на противоположной обочине,
- не разрешается подходить к ним до полной их остановки,
- при движении бетоносмесителей (особенно задним ходом) рабочий, находящийся в безопасной зоне, должен подавать шоферу сигналы

6.15. Лица, занятые приготовлением и нанесением на свежеуложенный бетон пленкообразующих материалов, должны работать в комбинезонах, брезентовых рукавицах и защитных очках.

## 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды согласно СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства», а также следует руководствоваться «Правилами организации производства и подготовки земляных и строительных работ в г. Москве» (Постановление Правительства Москвы № 207 от 17 марта 1998 г.).

7.2. В зоне производства работ должны быть произведены срезка и складирование растительного слоя грунта в специально отведенные места, сохраняемые деревья должны быть ограждены.

7.3 На строительной площадке должны быть определены и оборудованы специальные места для заправки горючим и водой дорожно-строительных машин

7.4. Слив воды от промывки автобетоносмесителей и другой строительной техники следует производить в местах, предусмотренных проектом производства работ.

7.5. Территория стройплощадки после завершения всех работ по устройству дорожных конструкций должна быть очищена от строительного мусора и спланирована по проектным отметкам.

7.6. Газоны, предусмотренные проектом озеленения дорог, должны быть засеяны многолетними травами.


При высадке кустарника следует отдавать предпочтение акации, жасмину, сирени.

7.7. Продольные и поперечные уклоны возводимых газонов должны быть направлены в сторону построенных дорог, чтобы все сточные и талые воды попадали в дождеприемники дорожного водостока

7.8 Все ИТР и рабочие должны пройти инструктаж по охране окружающей среды в пределах строящейся дороги.

## Категории и назначение улиц и дорог

Категории улиц и дорог	Основное назначение	Интенсивность движения, не менее авт/суг
Магистральные улицы общегородского значения	Транспортная связь между жилыми, промышленными складскими районами, а также с центром города, объектами общегородского значения (вокзал, парк, стадион и др.), федеральными скоростными магистралями и автомобильными дорогами общей сети. Развязка движения в одном или разных уровнях	3000
районного значения	Местная транспортная связь в пределах жилых и промышленных районов, транспортная связь жилых и промышленных районов с магистральными улицами общегородского значения и скоростными дорогами	1000
Улицы и дороги местного значения: жилых районов	Транспортная и пешеходная связь отдельных групп зданий и микрорайонов с магистральными улицами	500
промышленных и складских районов	Транспортная и пешеходная связь отдельных промышленных предприятий и складов с магистральными улицами	300
проезды	Транспортная и пешеходная связь внутри микрорайонов с улицами местного движения; подъезды к отдельным объектам промышленных районов	200



Конструктивные слои дорог, тротуаров, площадок с использованием литьых бетонных смесей с продуктами переработки бетонных, асфальтобетонных конструкций, изношенных автопокрышек, известняков слабых пород


а,б - конструкции магистральных дорог районного значения и внутридворовых проездов, устраиваемых в две стадии;

в- конструкции магистральных дорог районного значения и внутридворовых проездов, устраиваемых в одну стадию;

г- покрытия тротуаров, площадок, отмосток, устраиваемых в одну стадию;

д- конструкции дорог на благоустраиваемых территориях у детских садов, школ, больниц, жилых зданий, устраиваемых в одну стадию

1-бетон М400 (В30) из литьой смеси на природных заполнителях или модифицированных резиновой мукой; 2-М350(В27,5) - из литьой смеси, в т.ч. с резиновыми добавками; 3,9- М300 (В25), М200(В15) - из литьой смеси с частичной заменой природных заполнителей на промышленные продукты переработки; 4- полиэтиленовая пленка; 5-песок; 6,7- крупнозернистый асфальтобетон; 8- мелкозернистый асфальтобетон



## Конструктивные слои дорог и улиц магистральных и местного значения с применением литых фибробетонных смесей

1- покрытие или основание из фибробетона; 2-основание из литой бетонной смеси с использованием продуктов переработки и местных известняков слабых пород или малоцементного укатываемого бетона с частичной заменой природных заполнителей на промышленные продукты переработки; 3- покрытие из асфальтобетона; 4-песчаный подстилающий слой; 5-полиэтиленовая пленка, пергамин и др.

а,б- магистральные улицы и дороги

## в- улицы и дороги местного значения

**Свойства водных растворов суперпластификатора  
С-3 при 20°C**

Концентрация раствора	Плотность раствора, г/см <sup>3</sup>	Содержание сухого вещества, г/л	Удельная теплоемкость, Дж
1	2	3	4
0	0,998	0	4
2	1,008	20,2	4,150
5	1,023	51,2	4,074
7	1,033	72,3	4,024
10	1,049	104,9	3,948
12	1,059	127,0	3,898
15	1,074	161,1	3,822
20	1,099	219,8	3,698
25	1,125	281,1	3,570
30	1,150	344,9	3,444
33	1,165	384,4	3,368
35	1,175	411,3	3,318
37	1,185	438,5	3,268
40	1,200	480,2	3,192

Приложение 5.

Ориентировочные составы литьх бетонных смесей

№ п/п	Класс бетона (марка)	Подвиж- ность, см	Материалы, кг/м <sup>3</sup>				
			В	Ц	П	Щ	С-3, от массы цемен- та
1	2	3	4	5	6	7	8
1	B30 (M400)	16-18	185	490	600	1150	0,7
2	B27,5 (M350)	16-18	180	430	630	1160	0,7
3	B25 (M350)	16-18	175	420	680	1120	0,7
4.	B22,5 (300)	16-18	165	365	660	1200	0,7
5	B15 (M200)	16-18	160	290	640	1220	0,7

Приложение 6.

Ориентировочные составы литьих бетонных смесей, укладываемых при отрицательных температурах

№№ п/п	Класс бетона (марка )	Температура тврдения, °C	Материалы, кг/м <sup>3</sup>				Добавки, % от массы цемента		
			В	Ц	П	Щ	С-3	Формиат натрия	Гидрозим
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	B30 (M400)	-5	180	485	610	1130	0,7	1,0	0,5
		-10	178	490	600	1120	0,7	2,0	1,0
		-15	175	500	600	1120	0,7	4,0	2,0
2.	B27,5 (M350)	-5	177	430	640	1150	0,7	1,0	0,5
		-10	175	435	630	1140	0,7	2,0	1,0
		-15	172	440	620	1140	0,7	4,0	2,0
3.	B25 (M350)	-5	170	420	650	1150	0,7	1,0	0,5
		-10	167	425	640	1160	0,7	2,0	1,0
		-15	165	430	640	1170	0,7	4,0	2,0
4	B22,5 (M300)	-5	162	365	670	1190	0,7	1,0	0,5
		-10	158	370	670	1200	0,7	2,0	1,0
		-15	156	375	660	1200	0,7	4,0	2,0
5.	B15 (M200)	-5	155	290	675	1150	0,7	1,0	0,5
		-10	153	295	670	1150	0,7	2,0	1,0
		-15	150	300	665	1140	0,7	4,0	2,0

Примечание. В бетонных смесях, укладываемых при отрицательных температурах, совместно с С-3 могут использоваться противоморозные добавки, раздельно формиат-натрия или гидрозим.

Приложение 7.

Ориентировочные составы литьх фибробетонных смесей

№№ п/п	Класс бетона (марка)	Подвиж- ность, см	Материалы, кг/м <sup>3</sup>						С-3, от массы це- мента
			В	Ц	П	Щ	Фиб- ра		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	B30 (M400)	17-18	175	430	710	1000	70	0,7	
2.	B27,5 (M350)	17-18	177	380	790	970	60	0,7	
3.	B25 (M350)	17-18	174	370	785	975	55	0,7	
4.	B22,5 (300)	17-18	160	350	860	950	50	0,7	
5.	B15 (M200)	17-18	155	275	850	920	40	0,7	

## Приложение 8

**Ориентировочные составы литьих бетонных смесей  
с продуктами переработки автопокрышек**

№ п/п	Класс бетона (марка)	Подвижность, см	Расход материалов, кг/м <sup>3</sup>				Вид добавок, % от массы цемента		
			В	Ц	П	Щ	крошка	Мука	С-3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	B30 (M400)	18	185	490	630-580	1150	-	8-10	0,7-1,0
2	B27,5 (M350)	18	170	430	650-610	1130	-	8-10	-
3	B25 (M300)	16-18	170	420	640-600	1120	8-10	-	0,7-1,0
4	B22,5 (M300)	16-18	170	420	630-590	1130	-	10-15	0,7-1,0
5	B22,5 (M300)	18	155	360	670-600	1200	0-20	-	0,7-1,0
6	B22,5 (M300)	18	153	360	670-600	1200	-	0,20	0,7-1,0

Приложение 9

Ориентировочные составы бетонов класса B15  
с продуктами дробления бетонных и железобетонных изделий

№№ п/п	Класс бетона (марка)	Подвижность, ОК, см	Материалы, кг/м <sup>3</sup>						Добавки, С-3, % от массы цемента
			В	Ц	II <sub>п</sub>	II <sub>др</sub>	III <sub>п</sub>	III <sub>др</sub>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	B15 (M200)	17-18	160	290	680	-	1220	-	C-3 - 0,7
2		-<-	163-165	290	680	-	800	420	-<-
3		-<-	163-168	290	380	300	1220	-	-<-
4		-<-	166-180	290	400	280	850	370	-<-

Приложение 10.

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ, ЩЕБЕНОЧНЫХ СМЕСЕЙ, УКАТЫВАЕМЫХ БЕТОНОВ, ЛИТЫХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ПЛАСТИЧНЫХ БЕТОНОВ, АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Наименование, тип механизма	Марка механизма	Масса, т	Назначение, уплотняемый материал
1	2	3	4
Катки самоходные вибрационные с гладкими вальцами	ДУ-95-2	1,15	Предназначены для уплотнения оснований и покрытий из различных строительных материалов тротуаров, площадок, дорог.
	ДУ-72	3,8	
	ДУ-54М	1,5	
	ДУ-96	7,8	Предназначены для уплотнения оснований и покрытий из различных дорожно-строительных материалов (окончательная отделка) при больших объемах работ.
	ДУ-93	8(10)	
	ДУ-47Б	8,5	
Катки самоходные вибрационные с кулачковыми вальцами	ДУ-74-1	9,5	Предназначены для послойного уплотнения насыпных грунтов и нижних слоев оснований из различных гравийно-песчаных и щебеночных материалов.
	ДУ-85-1	13,5	
Катки комбинированные с вибровальцем	ДУ-97	7,6	Предназначены для уплотнения дорожных оснований и покрытий из различных материалов при больших объемах работ.
	ДУ-64	9,5	
	ДУ-99	10	
Катки самоходные пневмоколесные	ДУ-65	12	- « -
	ДУ-100	14	
Вибротрамбовки	Dipapac LC 50	0,053	Уплотнение всех видов грунта и покрытий в стесненных местах, у колодцев, водосливных решеток, бортовых камней и др.
	Dipapac LT 52	0,054	
	Dipapac LT 65	0,067	

Продолжение приложения 10.

1	2	3	4
Виброуплотнители (виброплиты)	ВУ-800 ВУ-1500 ОУ-60 ОУ-80 ДУ-90 ВП-3	0,045 0,1 0,08 0,11 0,27 0,7	Предназначены для уплотнения всех видов дорожных покрытий и грунтов при малых объемах работ Рекомендуемая толщина уплотняемого слоя несвязного грунта – 20-30 см.

*Примечание.*




1. Ориентировочное число проходов катков массой 6-14 т по одному следу для связных грунтов 10-12, для несвязных и мало связных – 6-8 при глубине уплотнения (в плотном теле) соответственно 20-50 и 25-60 см.
2. Ориентировочное число проходов катков массой 6-14 т по одному следу для укатываемых бетонных смесей 8-12 при наибольшей толщине уплотняемого слоя 12-30 см.
3. Устройство оснований и покрытий дорожных сооружений из литьих бетонных смесей производится с применением ручного комплекта инструментов по типу комплекта фирмы «СТЕНЛИ»
4. Характеристики приведенного оборудования и координаты заводов-изготовителей приведены в Московском территориальном строительном каталоге МТСК-5.6. «Машины и оборудование для инженерных и дорожно-строительных работ. Машины коммунальные».

Приложение 11.


Теплофизические характеристики теплоизоляционных материалов,  
применяемых для утепления твердеющего при отрицательных  
температурах бетона

Материал	Объемная масса, т/м <sup>3</sup>	Коэффициент теплопроводности, Вт/м°с	Удельная теплоемкость кДж/кг °С
1	2	3	4
Шлак	600	0,29	-
Шлак	800	0,34	-
Вата минеральная	100	0,049	0,76
Вата минеральная	150	0,055	0,76
Опилки	250	0,26	-
Оргалит	300	0,16	-
Пенопласт плитный	74	0,043	1,34
	100	0,043	1,34
	200	0,043	1,34
Рубероид, пергамин, толь	600	0,17	1,47
Снег рыхлый, сухой	300	-	2,1
Лед	900	-	2,1



Общий вид инвентаря, применяемого для строительства дорог из литьих бетонных смесей, выпускаемого американской фирмой «Голдблatt»



Разравнивание литой бетонной смеси при помощи различной формы гладилок



Разравнивание и уплотнение малоподвижной и подвижной бетонной смеси валиками



Инструменты для обработки и контроля качества поверхности  
свежеуложенного бетона угловая загирка для  
создания ровных кромок швов; загирки и уровни

НАРЕЗЧИК ШВОВ НШ-100

Предназначен для нарезки швов в бетонных покрытиях и основаниях дорог

**Техническая характеристика**

Глубина разреза , мм	95
Диаметр регулирующего диска, мм	300-350
Двигатель:	Briggs Stratton (США)
топливо	бензин А-92
мощность, кВт	3,7
вместимость топливного бака, л	3,8
Габаритные размеры, мм	1300x560x450x
Масса, кг	53

Изготовитель: ОАО «Мотопром», г. Серпухов, Московская обл.  
Борисовское шоссе, 17  
Тел./факс (0967) 72-86-48/72-69-76

РЕЗЧИК ШВОВ РШ-120-01

Предназначен для нарезки швов в бетонных покрытиях и основаниях дорог  
при проведении строительных и ремонтных работ


Техническая характеристика

Глубина разреза , мм	120
Диаметр режущего диска, мм	350
Двигатель:	4-такт. HONDA GX 120 или Briggs Stratton
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	4,8(6,5) или 4,5 (6,0)
Применяемое топливо	бензин А-92
Расход топлива, л/ч	1,2
Емкость топливного бака, л	3,6 или 4,0
Посадочный диаметр круга, мм	22,2 и 25,4
Габаритные размеры, мм	850x510x970
Масса, кг	72

Изготовитель: ОАО «Мотопром», г Серпухов, Московская обл.  
Борисовское шоссе, 17  
Тел./факс (0967) 72-86-48/72-69-76

## НАРЕЗЧИКИ ШВОВ НШ- 613, НШ-820R

Предназначены для нарезки и очистки швов в цементобетонных дорожных покрытиях и основаниях дорог при проведении строительных и ремонтных работ. Без специального инструмента за 20 минут машину можно трансформировать в необходимое на данный момент исполнение.



1. Привод фрезы- двигатель внутреннего сгорания Honda/Robin
2. Направляющая планка
3. Защитный кожух алмазного диска
4. Диаметр оси 19 мм
5. Система подачи воды
6. Рама устойчива к вибрациям; что уменьшает износ диска
7. Ручки управления с гасителями вибрации
8. Рычаг регулировки глубины резания

## Техническая характеристика

Модель	Двигатель мощность л.с.	Масса (кг)	Диаметр диска, мм	Глубина резания, мм	Трансмиссия
НШ 613	Honda, 13.0	97	400	152	нет
НШ820R	Robin 20,0	137	500	190	нет

Изготовитель: ОАО «Мотопром», г. Серпухов, Московская обл.

Борисовское шоссе, 17

Тел./факс (0967) 72-86-48/72-69-76

Официальный представитель и поставщик в России и странах СНГ

тел:(095) 737-0663, 105-3538 Факс: (095) 234-9187

E-mail: rastom@comail.ru

[www/rasnom/ru](http://www/rasnom/ru)

## РЕЗЧИКИ ШВОВ

Предназначены для нарезки швов в покрытиях и основаниях из бетона при проведении строительных и ремонтных работ



## Техническая характеристика

Модель	CS-1813/189	CS-146	CS-181E
Диаметр алмазного круга, мм	350-450	300-350	350-450
Частота вращения круга, об/мин	2200-1800	3000	2200
Максимальная глубина реза, мм	120-150	120	120-150
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4 и 22,2	25,4	25,4 и 22,2
Двигатель	Бензиновый BRICCS and STRATTON VANGUARD, США		Электрический
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	9,4(13)/6,5(9)	4,5(6)	7,5(10)
Ширина реза за проход, мм	3-14	3-5	3-14
Емкость бензобака, л	7,1/6	4	-
Масса снаряженная, кг	135/125	45	160
Габариты, мм	1100x1050x650	850x870x330	1100x1050x650
Емкость бака для воды, л	20	10	20

Продукция разработана, изготовлена, сертифицирована в РФ и рекомендована для промышленной эксплуатации ЦНИИОМТП 1  
Изготовитель (фирма): Сплитстоун  
117296, Москва, ул. Молодежная, 4, подъезд 16а  
Тел./факс (095) 938-26-74, 938-26-83, 938-26-92

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	3
2 Конструкции улиц и дорог различного назначения с использованием бетонных смесей	5
3 Технические нормы и требования	12
3 1 Требования к материалам для приготовления литьих бетонных смесей	12
3 2 Требования к бетону и бетонной смеси	18
4 Строительство дорожных одежд	20
4 1 Подготовительные работы	20
4 2 Возведение земляного полотна	21
4 3 Устройство дренажа мелкого заложения	23
4 4 Устройство песчаного подстилающего слоя	24
4 5 Установка бортовых камней	25
4 6 Устройство технологического слоя и основания	26
4 7 Устройство покрытии из литьих бетонных смесей	31
5 Контроль качества строительства	38
6 Техника безопасности	41
7 Охрана окружающей среды	44
Приложения	
Приложение 1 Категории и назначение улиц и дорог	46
Приложение 2 Конструктивные слои дорог, тротуаров, площадок с использованием литьих бетонных смесей с продуктами переработки бетонных, асфальтобетонных конструкций, изношенных автопокрышек, известняков слабых пород	47
Приложение 3 Конструктивные слои дорог и улиц магистральных и местного значения с применением литьих фибробетонных смесей	48
Приложение 4 Свойства водных растворов суперпластифициатора С-3 при 20 <sup>0</sup> С	49
Приложение 5 Ориентировочные составы литьих бетонных смесей	50
Приложение 6 Ориентировочные составы литьих бетонных смесей, укладываемых при отрицательных температурах	51
Приложение 7 Ориентировочные составы литьих фибробетонных смесей	52
Приложение 8 Ориентировочные составы литьих бетонных смесей с продуктами переработки автопокрышек	53
Приложение 9 Ориентировочные составы бетонов класса В15 с продуктами дробления бетонных и железобетонных изделий	54

Приложение 10. Механизмы и инструмент для уплотнения грунтов, щебеночных смесей, укатываемых бетонов, литьих бетонных смесей, пластичных бетонов, асфальтобетонных смесей.....	55
Приложение 11. Термофизические характеристики теплоизоляционных материалов, применяемых для утепления твердеющего при отрицательных температурах бетона.....	57
Приложение 12-14. Общий вид инвентаря, применяемого для строительства дорог из литьих бетонных смесей, выпускаемого американской фирмой Голдблэтт.....	
Приложение 15. Нарезчик швов НШ-100.....	58
Приложение 16. Резчик швов РШ-120-01.....	61
Приложение 17. Нарезчики швов НШ-613, НШ-820R.....	62
Приложение 18. Резчики швов.....	63
	64

*Заказы на приобретение  
документации направлять:*

*НИИМосстрой – по адресу:  
119192, Москва, Винницкая улица, 8  
Телефон (095) 147-40-71  
Отдел научно-технической информации  
e-mail: [onti@niimosstroi.ru](mailto:onti@niimosstroi.ru)  
факс: 147-41-12*

*Идентификационный номер 7729258716  
Гагаринский Комбанк, БИК 044525429  
корр. счет № 30101810400000000429  
расч. счет № 40602810000000001809*