

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(СОЮЗДОРНИИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РЕМОНТУ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Москва 1975

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(СОЮЗДОРНИИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РЕМОНТУ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

*Одобрены Министерством строительства и
эксплуатации автомобильных дорог Узб. ССР*

Москва 1975

УДК 625.764:678

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Союздорнии, М., 1975.

Приведен перечень полимерных материалов для ремонта цементобетонных покрытий. Изложены требования к полимерным связующим, полимербетонам и составляющим их полимерным и минеральным материалам; температурные условия применения полимерных материалов и свойства полимербетонов. Даны составы эпоксидного и полиэфирного связующего и смесей; технология их приготовления; технология ремонта покрытий; контроль качества приготовления смесей и ремонта покрытия; указания по транспортировке и хранению полимерных материалов и по технике безопасности.

Табл.8, рис.2.

Предисловие

За время, прошедшее после выхода в свет "Методических рекомендаций по ремонту цементобетонных покрытий с применением эпоксидегтевого и эпоксибитумного полимербетона" (М., Союздорний, 1971), расширился опыт применения полимерных материалов для ремонта цементобетонных покрытий. Подобраны новые составы эпоксидного и полиэфирного связующих и полимербетонных смесей на эпоксидных смолах марки ЭД-20, ЭД-14, ЭД-16; отработана технология ремонта покрытий с их применением; внедрена механизация работ.

Эти обстоятельства обусловили необходимость разработки "Методических рекомендаций по ремонту цементобетонных покрытий с применением полимерных материалов".

В "Методических рекомендациях" даны требования к материалам, составы эпоксидного и полиэфирного связующих и полимербетонных смесей и их приготовление, технология ремонта покрытий, контроль качества ремонта, условия транспортирования и хранения полимерных материалов и правила техники безопасности.

"Методические рекомендации" составили канд. техн. наук Н.Д.Доронина, инженеры В.А.Зенина и Э.Ю.Ташкузиев.

Предложения и замечания просьба направлять по адресу: 143900 Московская обл., Балашиха-6, Союздорний.

Общие положения

1. Настоящие "Методические рекомендации" предусматривают применение эпоксидного и полиэфирного связующих и полимербетонных смесей для ремонта цементобетонных покрытий.

2. При некачественном строительстве или плохом содержании цементобетонные покрытия не выдерживают установленных межремонтных сроков службы; на них об разуются разрушения, ремонт которых имеет ряд особенностей:

а) ямочный ремонт цементобетонного покрытия с применением асфальтобетонной смеси не эффективен, его, как правило, надо ежегодно повторять. При этом эстетический вид покрытия не соответствует современным требованиям;

б) ошалумленное цементобетонное покрытие, отремонтированное способом поверхностной обработки с применением битумного вяжущего, требует повторного ремонта после 1-2 лет эксплуатации;

в) ремонт цементобетонного покрытия путем укладки однослойного асфальтобетона нецелесообразен, так как на уложенном асфальтобетонном покрытии воспроизводятся все неровности, которые ранее были на цементобетонном покрытии. Кроме того, не исключено отслаивание асфальтобетона от цементобетона;

г) ремонт цементобетонного покрытия асфальтобетонной смесью может быть эффективен, если вначале уложить выравнивающий слой, а затем одно- или двухслойное асфальтобетонное покрытие. Такое решение может быть оправдано при условии, если цементобетонное покрытие отслужило свой межремонтный срок;

д) ремонт цементобетонного покрытия с применением цементобетонной смеси связан с трудоемкими работами по вырубке старого бетона на значительную глубину с

созданием ремонтного места со строго перпендикулярными стечками и ровной поверхностью дна. При этом приходится закрывать дорогу на длительный срок, в связи с необходимостью ухода за свежеуложенным цементобетоном.

3. Отечественный и зарубежный опыт ремонта цементобетонного покрытия с применением полимерных материалов выявил его преимущества по сравнению с ремонтом цементо- или асфальтобетонными смесями:

а) не требуется трудоемких работ по вырубке старого цементобетона с признаком ремонтируемому месту прямоугольной формы;

б) подготовительные работы сводятся только к очистке ремонтируемого места покрытия;

в) уложенная полимербетонная смесь не требует хода, она быстро набирает прочность и дает возможность открывать движение автомобильного транспорта не отремонтированным участкам дороги через 8-10 час при температуре воздуха 16-25°C и 3-4 час при более высоких температурах воздуха;

г) производство ремонтных работ при температуре воздуха от 1 до 45°C удлиняет сезон ремонтных работ.

4. Различные эпоксидные и полиэфирные связующие и полимербетонные смеси имеют свою температуру отверждения: одни твердеют при температуре воздуха выше 0°C, другие - при температуре не ниже 15°C, третьи - при любых положительных температурах воздуха, а для четвертых необходим подогрев до температуры 100°C и выше.

5. Для твердения полимерных материалов необходимы воздушно-сухие условия, во влажной среде они не отверждаются, поэтому необходимо соблюдать рекомендации по применению связующего и полимербетонной смеси того или иного состава при определенной температуре воздуха.

6. Эффективность применения связующих и полимербетонов на эпоксидной и полиэфирной смоле для ремон-

та цементобетонного покрытия зависит от температуры не только воздуха, но и поверхности покрытия на которую они наносятся.

7. Полимербетон на полиэфирной смоле, отверждённый в сухую погоду при температуре воздуха 18-40°C, отвечает требованиям к его свойствам для применения при ремонте цементобетонного покрытия.

При температуре воздуха ниже 18°C он не твердеет.

При температуре воздуха выше 40°C жизнеспособность полимербетонной смеси на полиэфирной смоле ПЭ-246 уменьшается настолько, что делает невозможным ее применение, хотя прочность полимербетона с увеличением температуры отверждения выше 40°C возрастает.

Полимербетон на полиэфирной смоле ПН-3 можно применять при температуре воздуха 18-40° и выше.

8. Дозируются составляющие материалы в весо в ых или объемных единицах.

Материалы и требования к ним

9. Для приготовления связующих и полимербетонных смесей, рекомендуемых для ремонта цементобетонного покрытия, необходимы материалы, перечень которых приведен в табл.1.

10. Эпоксидные и полиэфирные смолы, их отвердители и пластификаторы должны удовлетворять требованиям ГОСТ и ТУ (см.табл.1).

11. Для ремонта цементобетонных покрытий следует применять эпоксидные смолы со сроком хранения не более двух лет.

12. Полиэтиленполиамин, гексаметилендиамин, кубовые остатки при получении гексаметилендиамина (КОГМД), отвердитель №1 рекомендуется применять для отверждения эпоксидных смол при температуре воздуха до 35°C, а комбинированный отвердитель - полиэти-

Таблица 1

Наименование материалов	ГОСТ, ТУ	Область применения
Эпоксидная смола марки ЭД-20 ¹⁾	ГОСТ 10587-72	Для приготовления связующего, рекомендуемого в качестве вяжущего для розлива по покрытию при поверхностной обработке и для приготовления полимербетонной смеси
Эпоксидная смола марки ЭИС-1	ТУ 38109-71	То же
Эпоксидная смола марки ЭД-14, ЭД-16 ¹⁾	ГОСТ 10587-72	Для приготовления полимербетонной смеси, рекомендуемой для применения при ремонте околов углов и кромок швов плит, раковин и выбоин на покрытий
Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	ТУ 6-02-594-70	Для отверждения связующего и полимербетонной смеси на эпоксидной смоле
Гексаметилендиамин (ГМД)	ТУ 6-09-342-70	
Кубовые остатки при получении гексаметилендиамина (КО.ГМД)	ТУ 6-01-92-66	
Отвердитель № 1 (50%-ный раствор ГМД в этиловом спирте)		

Продолжение табл.1

Наименование матери- алов	ГОСТ, ТУ	Область применения
Малеиновый ангидрид (МА)	ГОСТ 5854-68	Для отверждения связующего и полимербетонной смеси на эпок- сидной смоле
Фталевый ангидрид (ФА)	ГОСТ 7119-54	
Дибутилфталат	ГОСТ 8728-66	Для пластификации связующего и полимербетонной смеси на эпоксидной смоле
Фуриловый спирт	ТУ 69-267-62	
Полиэфир марки МГФ-9	ТУМХП №БУ-11-56	
Полиэфир марки ТМГФ-11	МРТУ 6-05-1082-67	
Полиэфир марки ПН-1 2)	МРТУ 6-05-1082-67	
Полиэфир марки ПН-3 2)	МРТУ 6-05-1082-67	
Тиокол марки НВТ	ГОСТ 12812-72	
Тиокол марки I и II		
Каменноугольный деготь марок Д-3; Д-4; Д-5	ГОСТ 4641-49	
Жидкий битум марки МГ-70/130	ГОСТ 11955-66	
Древесный деготь	ТУ 81-05-104-70	
Полиэфирная смола (лак) марки ПЭ-246	МРТУ 6-10-791-68	Для приготовления полимербе- тонной смеси при ремонте око- лов углов и кромок швов плит, раковин и выбоин на покрытии

Нафтенат кобальта	МРТУ 6-05-1075-67	Для ускорения отверждения полиэфирной смолы ПЭ-246
Перекись циклогексанона	Поста я ляется в комплекте со смолой ПЭ-246	Для отверждения полиэфирной смолы ПЭ-246
Гипериз	МРТУ 38-2-5-66	Для отверждения полиэфирной смолы марки ПН-1, ПН-3
Ацетон (технический)	ГОСТ 2768-69*	Для очистки оборудования
Соляная кислота (техническая)	ГОСТ 1382-69	Для очистки покрытия
Каменная мелочь размером 5-2,5; 2,5-1,25; 1,25-0,63мм из горных пород высокой прочности		Для россыпи по покрытию при производстве поверхностной обработки и для приготовления полимербетонной смеси
Кварцевый песок	ГОСТ 8736-67	Для приготовления полимербетонной смеси
Минеральный порошок	ГОСТ 1655-71	
Цемент	ГОСТ 10178-62*	

Примечания: 1. С 1972г. вместо эпоксидной смолы марки ЭД-5 выпускается смола марки ЭД-20, а вместо смолы марки ЭД-6 - смола марок ЭД-14 и ЭД-16.

Эпоксидные смолы марок ЭД-5 и ЭД-6 годны к применению при условии их хранения не более двух лет.

2. Полиэфиры ПН-1 и ПН-3 рекомендуются для приготовления полимербетона, а также в качестве пластификатора эпоксидных смол.

ленполиамин+малеиновый ангидрид (фталевый ангидрид) – при температуре воздуха выше 35°C.

Срок хранения отвердителей один год. После одного года хранения отвердители испытывают на сохранность свойств.

13. Дибутилфталат, полиэфиры марок МГФ-9, ПН-1, ПН-3, тиоколы марок НВТ, I, II, древесный деготь, каменноугольный деготь марок Д-3, Д-4, Д-6 и жидкий битум марки МГ-70/130 рекомендуется применять для пластификации эпоксидной смолы, отверждаемой при температуре воздуха 16–35°C и выше, фуриловый спирт – для пластификации эпоксидной смолы, отверждаемой при температуре воздуха до 35°C.

14. Отвердитель – перекись циклогексанона – должен поставляться в комплекте со смолой ПЭ-246. Срок годности смолы ПЭ-246 – четыре месяца, а смолы ПН-3 – шесть месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.

15. Минеральная часть полимербетона составляется из каменной мелочи, песка, минерального порошка или пемента.

16. Каменную мелочь рекомендуется применять размером 5–2,5, 2,5–1,25 и 1,25–0,63мм из горных пород высокой прочности и износостойкости (с пределом прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии исходной горной породы не менее 800 кгс/см², с потерями в весе при истирании в полочном барабане не более 35%). Содержание пылеватых и глинистых частиц (определеняемых отмучиванием) допускается не более 1%. Зерен лещадной формы не должно быть больше 15%. Морозостойкость при непосредственном замораживании – Мрз.50.

17. Песок рекомендуется применять кварцевый крупный и средний: крупный – с модулем крупности более 2,5 и содержанием зерен крупнее 0,63 мм более 50%, средний – с модулем крупности 2,5–2,0 и содержанием зерен крупнее 0,63 мм – 35–50%. Песок должен быть чи-

Таблица 2

Полимерные ма- териалы	Технологическая жизнеспособность, час, при температуре воздуха, °С			
	1-5	6-15	16-35	Выше 35
Связующие на эпоксидной смоле	Не более 7	Не более 4	Не менее 1/3	Не менее 1/3
на полиэфир- ной	-	-	Не менее 1/4	Не менее 1/4
Смеси на эпоксидной смоле	Не более 5	Не более 3	Не менее 1/3	Не менее 1/3
на полиэфир - ной	-	-	Не менее 1/4	Не менее 1/4

Таблица 3

Полимербетон	Температура приготовления и применение, Q_C	Предел прочности при сжатии, кгс/см ² , в возрасте, час		Водопоглощение, % по весу	Предел прочности на сдвиг или отрыв склееных образцов полимербетона в возрасте 24 час, кгс/см ²	Объемный вес, г/см ³	Коэффициент сцепления колеса автомобиля с полимерным покрытием
		6	24				
На эпоксидной смоле	1-5	-	Не менее 200	Не более 0,5	Не менее 10	2,2-2,3	Не менее 0,45
	6-15	-	Не менее 200	Не более 0,5	Не менее 10	2,2-2,3	
	16-35	Не менее 200	Не менее 300	Не более 0,5	Не менее 10	2,2-2,3	Не менее 0,45
	Выше 35	Не менее 200	Не менее 300	Не более 0,5	Не менее 10	2,2-2,3	Не менее 0,45
На полиэфирной смоле	18-40	Не менее 200	Не менее 300	Не более 0,95	Не менее 7	2,15-2,2	Не менее 0,45

Примечание. Коэффициент сцепления колеса автомобиля с полимерным покрытием — не менее 0,45.

Таблица 4

Наименование свойств	Полимербетон на эпоксидной смоле	на полиэфир- ной смоле
Объемный вес, г/см ³	2,2-2,3	2,15-2,2
Технологическая жизнеспособность при температуре воздуха до 40°C, мин	Не менее 20	Не менее 16
Предел прочности, кгс/см ² , в возрасте 6 час		
при сжатии	250-350	350-400
при растяжении	20-35	20-35
Предел прочности, кгс/см ² , в возрасте 24 час		
при сжатии	600-1000	500-800
при растяжении	70-110	60-70
Износ, мм	0,5-0,8	0,3-0,5
Водонасыщение, % по весу	0,3-0,5	0,9-0,95
Морозостойкость, циклы	Более 500	Более 200
Сырьестойкость, циклы	Более 50	Более 50
Коэффициент стойкости к агрессивным средам (автомобильное топливо, масло, растворы хлористых солей)	Не менее 0,9	Не менее 0,8
Модуль упругости при сжатии, тыс.кгс/см ²	200-300	150-300
Усадка, %	0,2	0,2-0,5
Коэффициент линейного термического расширения $\alpha \cdot 10^{-6}$ на 1°C	12-14	12-22
Предел прочности на сдвиг (отрыв) от цементобетона, кгс/см ²	Не менее 15	Не менее 10
Предел выносливости под многократной нагрузкой	0,5-0,7	0,5-0,8
Коэффициент сцепления колеса автомобиля с полимерным покрытием	Не менее 0,45	Не менее 0,45

стым. Содержание в песке зерен, проходящих через сито с отверстиями 0,14 мм, должно быть не более 15%, а пылеватых, глинистых и илистых частиц (определяемых методом отмучивания) – не больше 1% по весу.

18. Минеральный порошок должен быть сухим, рыхлым, не комковаться. Тонкость помола порошка: при мокром рассеве проходит через сито с отверстиями 1,25 мм не менее 100% по весу; 0,315 мм – не менее 90% по весу и 0,071 мм – не менее 70% по весу.

Пористость при уплотнении нагрузкой 300 кгс/см² должна быть не более 35% от объема.

19. Цемент марок "300"–"500" можно применять с любым сроком хранения, так как он рекомендуется в качестве мелкого наполнителя, а не как вяжущий материал.

20. Технологическая жизнеспособность (возможное время использования) эпоксидного и полиэфирного связующего и полимербетонных смесей должна удовлетворять требованиям табл.2, а требования к свойствам полимербетона на эпоксидной и полиэфирной смоле приведены в табл.3.

21. Физико-механические свойства полимербетона рекомендуемых составов для ремонта цементобетонного покрытия приведены в табл.4.

Составы эпоксидного и полиэфирного связующего и смесей

22. Для ремонта цементобетонного покрытия рекомендуются эпоксидные связующие (табл.5) и полиэфирные связующие (табл.6).

23. Эпоксидное связующее составов № 1–6 рекомендуется в качестве вяжущего материала, разливаемого по поверхности цементобетонного покрытия, при производстве поверхностной обработки, а составов № 1–8 – для приготовления полимербетонной смеси, используемой для ремонта кромок швов, выбоин, раковин покрытия.

Таблица 5

Материал	Количество материала, вес.ч., в составах эпоксидного связующего							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Эпоксидная смола марок ЭД-20 или ЭИС-1	100	100	100	100	100	100	-	100
Эпоксидная смола марок ЭД-16 или ЭД-14	-	-	-	-	-	-	100	-
Полиэтиленполиамин ¹⁾	8-10	10-15	8-10	20-25	8-10	8-10	8-10	5
Малеиновый ангидрид ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	10-15
Дибутилфталат ³⁾	20-25	-	-	-	-	-	20-25 ⁷⁾	20-25 ⁷⁾
Полиэфир МГФ-9 ⁴⁾	-	35-40	-	-	-	-	-	-
Тиокол НВТ ⁵⁾	-	-	35-40	-	-	-	-	-
Каменноугольный ляготь Д-36 ⁶⁾	-	-	-	50-100				

Продолжение табл.5

Материал	Количество материала, вес.ч., в составах эпоксидного связующего							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Фуриловый спирт	-	-	-	-	15-18	-	-	-
Древесный деготь	-	-	-	-	-	20-25	-	-

Примечания: 1. Полиэтиленполиамиин можно заменить гексаметилендиамином в количестве 17-20 вес.ч. или кубовыми остатками при получении гексаметилендиамина в количестве 20-25 вес.ч., или отвердителем № 1 в количестве 30-35 вес.ч.

2. Малеиновый ангидрид можно заменить фталиевым ангидридом.
3. Дибутилфталат можно заменить диметилфталатом.
4. Полиэфир марки МГФ-9 можно заменить полиэфиром марки ТМГФ-11 или полиэфиром марок ПН-1 или ПН-3.
5. Тиокол марки НВТ можно заменить тиоколом 1 и 11 марок.
6. Каменноугольный деготь марки Д-3 можно заменить дегтем марки Д-4 или Д-5 или жидким битумом марки МГ-70/130.
7. Дибутилфталат можно заменить полиэфиром марок ПН-1, ПН-3, МГФ-9, ТМГФ-11 в количестве 35-40 вес.ч. или фуриловым спиртом в количестве 15-18 вес.ч.

Таблица 6

Материал	Количество материала, вес.ч., в составе полиэфирного связующего	
	1	2
Полиэфирная смола (лак) ПЭ-246	100	-
Полиэфирная смола ПН-3	-	100
Нафтенац кобальта	1	7
Перекись циклогексанона	3	-
Гидроперекись изопропил-бензола (гипериз)	-	4

Примечание. Полиэфирную смолу марки ПН-3 можно заменить смолой марки ПН-1.

24. Эпоксидное связующее составов № 1-4, 6, 7 следует приготавлять и применять при температуре воздуха 16-35°C, состава № 5 при температуре воздуха до 35°C и состава № 8 - при температуре воздуха выше 35°C (см.табл.5).

Эпоксидное связующее составов № 1-3 и 5-8 приготавливают без подогрева пластификатора, а состава № 4 - с подогревом пластификатора.

25. Полиэфирное связующее обоих составов (см. табл.6) рекомендуется для приготовления полимербетонной смеси, используемой при ремонте кромок швов, выбоин, раковин покрытия.

26. Составы полимербетонных смесей на эпоксидной или полиэфирной смоле, рекомендуемые для ремонта околов углов и кромок швов плит, выбоин и раковин покрытия, приведены в табл.7.

27. Составы минеральной части полимербетонных смесей на эпоксидной или полиэфирной смоле приведены в табл.8.

28. Полимербетонные смеси на эпоксидной смоле рекомендуется приготавлять и использовать при темпера-

Таблица 7

Материал	Количество материала, вес.ч., в составах смесей			
	1	2	3	4
Эпоксидное связующее составов № 1-4, 6, 7 (табл.5)	1	-	-	-
Эпоксидное связующее составов № 5,7 (табл.6)	-	1	-	-
Эпоксилиное связующее состава № 8 (табл.5)	-	-	1	-
Полиэфирное связующее составов № 1-2 (табл.6)	-	-	-	1
Минеральная часть составов № 1-4 (табл.8)	5-7	5-7	5-7	-
Минеральная часть состава № 5 (табл.8)	-	-	-	5-7

Таблица 8

Минеральный материал	Процентное содержание минеральных материалов в составах				
	1	2	3	4	5
1. Каменная мелочь размером 5-0,63 мм	100	-	-	-	-
2. Каменная мелочь размером 5-2,5 или 2,5-1,25 мм	-	65-70	-	70	35
3. Крупнозернистый или среднезернистый песок	-	30-35	100	20	44
4. Цемент или минеральный порошок	-	-	-	10	21

Примечание. 1-4 - составы смесей по табл.7.

туре воздуха, соответствующей применяемому связующему (см.п.24).

28. Полимербетонные смеси на полиэфирном связующем (см.табл.6) состава № 1 рекомендуется приготавливать и применять при температуре воздуха 18-25°C, а состава № 2 - при температуре 18-40°C.

Приготовление эпоксидного и полиэфирного связующего и смесей

30. Эпоксидные, полиэфирные смолы и их отвердители являются взаимными реагентами в химической реакции. Строгая дозировка отвердителя и смолы является обязательной (приемлема погрешность в составе связующего - 2%).

31. Для приготовления эпоксидного и полиэфирного связующего рекомендуется применять смесительный агрегат, выпускаемый Харьковским механическим заводом Минтрансстроя.

Для качественного перемешивания зазор между лопастью смесителя и днищем бачка должен быть не более 1 мм, при необходимости на нижнюю горизонтальную часть лопасти смесителя надо наварить пластинку.

32. Смесительный агрегат и запас необходимых материалов располагают вблизи от места ремонта (на обочине) для сокращения затрат времени на транспортировку готового материала.

33. У места производства работ необходим запас следующих материалов:

отдельно эпоксидная смола, пластификатор и отвердитель или

эпоксидный компаунд (эпоксидная смола + пластификатор), приготовленный на стационарном заводе, и отвердитель, или

отдельно полиэфирная смола, ускоритель и отвердитель.

34. Эпоксидное связующее приготавлиают порциями по 20-30 кг при температуре воздуха до 25° или порциями по 10-15 кг при температуре воздуха 26-35°С и выше.

35. Полиэфирное связующее приготавлиают порциями по 20-30 кг при температуре воздуха 18-40°С.

**Эпоксидное связующее с применением смол
марок ЭД-20 и ЭИС-1**

36. Для ремонта цементобетонного покрытия при температуре воздуха до 15°С следует применять эпоксидные связующие специальных составов: с использованием эпоксидной смолы марок ЭД-20 или ЭИС-1, пластификатора - фурилового спирта и отвердителя - полиэтилениполиамина.

Перед приготовлением связующего компоненты (для облегчения перемешивания) в течение ночи следует хранить в отапливаемом помещении. При отсутствии такого помещения в полевых условиях емкости с компонентами связующего перед перемешиванием погружают в горячую водяную баню и подогревают до температуры не выше 20°С.

37. Эпоксидное связующее при температуре воздуха 16-35°С и выше приготавлиают с подогревом и без подогрева пластификатора.

38. Связующее из эпоксидной смоле без подогрева пластификатора приготавлиают следующим образом.

Первая технология: отсыпают эпоксидную смолу, пластификатор и отвердитель. В смесительный агрегат вливают эпоксидную смолу и пластификатор (дибутил-фталат или тиокол, или полиэфир, или фуриловый спирт, или прогесный деготь) и перемешивают в течение 1 мин, затем вводят отвердитель и снова перемешивают 1 мин.

Вторая технология: в отдельных емкостях отвешивают комлахи (ранее приготовленный на заводе) и от-

вердитель. В смесительный агрегат вливают компаунд, затем отвердитель и перемешивают в течение 1 мин.

39. Эпоксидное связующее с подогревом пластификатора приготавливают следующим образом. В отдельных емкостях отвешивают эпоксидную смолу, пластификатор (каменноугольный деготь или жидкий битум) и отвердитель. Каменноугольный деготь или жидкий битум разогревают до температуры 40–60°, загружают в емкость с эпоксидной смолой и перемешивают в течение 1 мин. Этот компаунд охлаждают до температуры воздуха, затем в него вводят отвердитель и перемешивают 1 мин.

40. При температуре воздуха выше 25°C для сохранения требуемой жизнеспособности при приготовлении и применении эпоксидного связующего следует принимать следующие меры: в полевых условиях хранить материалы в тени или закрывать их мешковиной, брезентом и др.; при необходимости емкости с компонентами можно погрузить в холодную водяную баню, но с температурой не ниже 20°C, чтобы не затруднить перемешивания.

Эпоксидное связующее с применением смол марок ЭД-14 и ЭД-16

41. Эпоксидные смолы марок ЭД-14 и ЭД-16 очень вязкие. Смешение их на месте работ с пластификатором затруднено, поэтому вначале на стационарном заводе приготавливают компаунд: эпоксидную смолу подогревают до температуры 40°C, вводят в нее пластификатор и перемешивают, затем охлаждают до температуры воздуха. Готовый компаунд привозят к месту производства работ и перед применением вводят отвердитель, перемешивают и тотчас же используют.

42. Приготавленное эпоксидное связующее на смолах марок ЭД-20, ЭИС-1, ЭД-14 и ЭД-16 при темпера-

туре воздуха 18–35° и выше следует использовать в течение 20–25 мин, а при температуре воздуха до 15° – в течение 0,5–3 час.

43. Полиэфирное связующее следует приготавлять в тени, так как прямое солнечное воздействие может привести к свертыванию смолы.

44. Технология приготовления связующего следующая: в отдельных емкостях отвешивают полиэфир иую смолу, отвердитель и ускоритель. В смесительный агрегат вливают полиэфирную смолу и затем ускоритель – нафтенат кобальта, все перемешивают в течение 2 мин. После этого вводят отвердитель (перекись циклогексанона или гипериз) и перемешивают в течение 1 мин.

Можно рекомендовать также следующую последовательность введения материалов. Полиэфирную смолу делят на две равные части. В одну часть полиэфир и ой смолы вводят весь ускоритель, а в другую – весь отвердитель. Каждую часть связующего тщательно перемешивают в течение 2 мин, затем обе части связующего объединяют и перемешивают в течение 1 мин.

45. Категорически запрещается смешивать вместе ускоритель и отвердитель без полиэфирной смолы, так как такая смесь взрывоопасна.

46. Приготовленное полиэфирное связующее должно быть немедленно использовано.

Полимербетонные смеси

47. Полимербетонную смесь на эпоксидной или полиэфирной смоле приготавливают в смесительном агрегате.

Смесительный агрегат и запас необходимых материалов располагают вблизи от места ремонта покрытия (на обочине).

48. Необходимые материалы у места производственных работ запасают в соответствии с п.33, дополняя запасом минерального материала.

49. В зависимости от температуры воздуха полимербетонную смесь приготавляют порциями:

на эпоксидной смоле при $t = 1-25^\circ$ - 20-30 кг;
 $t = 26-35^\circ$ - 10-15 кг;
 $t = \text{более } 35^\circ$ - 5-10 кг;

на полиэфирной смоле при $t = 18-40^\circ$ - 20-30 кг.

50. Полимербетонную смесь на эпоксидной смоле приготавливают следующим образом: в готовое эпоксидное связующее (пп.38, 39) вводят минеральный материал: сначала песок (перемешивают 1 мин), затем каменную мелочь (перемешивают в течение 2 мин).

Приготовленную полимербетонную смесь на эпоксидной смоле следует использовать в течение 15-20 мин при температуре воздуха $16-35^\circ\text{C}$ и выше, в течение 0,5-3 часа при температуре воздуха ниже 15°C .

51. Полимербетонную смесь на полиэфирной смоле приготавливают следующим образом: в готовое полиэфирное связующее (п.44) вводят минеральный материал - сначала минеральный порошок (перемешивают 1 мин), затем песок (снова перемешивают 1 мин) и, наконец, каменную мелочь, и всю смесь перемешивают в течение 2 мин.

Приготовленную полимербетонную смесь на полиэфирной смоле следует использовать в течение 20-25 мин при температуре воздуха $18-40^\circ\text{C}$.

52. Заключительной технологической операцией по приготовлению связующих и полимербетонных смесей на эпоксидной или полиэфирной смоле является обязательная очистка емкостей, мешалок, инструмента и другого оборудования от остатков связующего и смеси ацетоном (также уайт-спиритом или толуолом, но с большой осторожностью) после каждого замеса и в конце рабочей смены.

53. Если полимерные материалы затвердеют на оборудовании, то удалить их можно шлифованием или выжиганием. Горят полимерные материалы примерно при температуре 260°C . Контейнеры, бидоны, бочки и ме-

тальческие инструменты, которым не повредит эта температура, могут быть очищены выжиганием.

Продукты сжигания вредны, надо соблюдать осторожность.

54. Разрешается применять способ содергания обрудования, при котором прилипание затвердевшего полимерного материала к нему предотвращается путем предварительного напыления сухого силикона или смазыванием восковыми эмульсиями поверхностей оборудования и инструмента. При этом необходимо следить, чтобы используемая смазка не загрязняла полимерные смеси и не мешала их отверждению.

Технология ремонта цементобетонных покрытий

55. Подготовка поверхности покрытия к ремонту необходимо уделять большое внимание.

Сцепление ремонтного слоя из полимерного материала с цементобетонным покрытием зависит от степени чистоты и прочности ремонтируемого покрытия. Получить хорошее сцепление полимербетона с непрочным цементобетоном или с прочным, но загрязненным цементобетонным покрытием невозможно.

56. При подготовке цементобетонного покрытия к ремонту необходимо:

а) проверить прочность бетона в поверхностном слое. Прочность бетона на растяжение определяется методом отрыва штампа от поверхности покрытия; она должна составлять не менее 7 кгс/см²;

б) очистить поверхность покрытия от загрязнений: пыли, цементного молока, масла, жира, пятен от материалов, применяемых для ухода за бетоном. При этом бетонное покрытие во время нанесения полимерных материалов для их нормального отверждения должно иметь соответствующую температуру и сухую поверхность в ремонтируемом слое;

в) проверить наличие капиллярной воды в бетоне, чтобы исключить скапливание воды на поверхности бетона и в ремонтируемом слое во время твердения полимерных материалов. Наличие капиллярной воды можно обнаружить, накрыв покрытие плотноприлегающей полиэтиленовой пленкой. Если в течение 24 час влага не появится под пленкой, то можно считать, что капиллярной воды в бетоне нет.

57. Если бетон в поверхностном слое имеет прочность на растяжение менее 7 кгс/см^2 , его следует вырубить до прочного слоя. Место ремонта оконтуриваетя мелом. Затем по периметру ремонтируемой площади пропиливают верхний слой на глубину 1,5-2,5 см и на 3-5 см дальше от видимой границы повреждений для гарантии удаления всего ослабленного бетона. Бетон в пределах зоны, очерченной пропилами, снимают до прочного бетона пневмоинструментом. Дно вырубки должно быть ровным, чтобы не увеличивать расхода полимерного связующего.

58. При подготовке к ремонту кромок и углов плит разрушенный бетон вырубают без придания ремонтируемому месту прямоугольной формы и вертикальных стеков.

59. При завершении операций по удалению бетона поверхность покрытия промывают водой под давлением из поливо-моечной машины, высушивают под действием солница (при температуре воздуха 20-35°C в течение 2-3 час).

60. Если бетон в поверхностном слое покрытия прочный, то его подготовка к ремонту заключается в тщательной очистке от цементного молока, остатков пленкообразующих материалов, пыли, грязи, пятен масла, топлива и битума механическим или химическими способами.

61. При механической очистке покрытие подвергают пескоструйной обработке, промывают водой под давле-

нием и высушивают на солнце или сжатым воздухом от компрессора. Поверхность должна быть очищена до такой степени, чтобы были обнажены мелкие минеральные частицы, однако она не должна быть полированной или чрезмерно шероховатой.

Вода, используемая для промывки покрытия, должна быть чистой. При высушивании покрытия сжатым воздухом в струе воздуха не должно быть никаких инородных тел.

62. При химической очистке поверхность покрытия протравливают соляной кислотой с последующей промывкой до нейтральной реакции.

Перед протравкой на поверхности покрытия находят загрязненные места, которые нельзя удалить протравкой кислотой. Эти места покрытия, загрязненные маслом, битумом, предварительно очищают механическим способом. Пыль, грязь или цементное молоко очищают кислотой без предварительной подготовки.

Для протравки покрытия применяют 28%-ный раствор соляной кислоты, который расходуют в количестве 0,5 л/м², или раствор соляной кислоты, приготовленный в соотношении 10/90-20/80, в количестве 10 л/м² покрытия.

63. Раствор соляной кислоты разливают из бутыли, установленной на специальной тележке.

После прекращения реакции через 3-5 мин (исчезновение пены) тщательно промывают покрытие струей воды из поливомоечной машины до полного удаления остатков кислоты. Наличие кислоты проверяют лакмусовой бумагой (или фенолфталеином), которую прикладывают к влажной поверхности покрытия (бумага в кислой среде краснеет). После этого покрытие высушивают на солнце или сжатым воздухом от компрессора.

64. Если поверхность покрытия сильно загрязнена и первая обработка раствором соляной кислоты не обеспечила требуемого количества очистки, то покрытие повторно обрабатывают раствором соляной кислоты, промывают и высушивают.

65. Если температура поверхности покрытия и окружающей среды до 5°C , то бетон следует подогревать лулеиспускающими подогревательными машинами до температуры выше 15°C , но не больше 40°C , на глубину 8-10 см, чтобы обеспечить эффективное смачивание поверхности покрытия полимерными материалами и создать соответствующий режим для твердения их в течение установленного срока.

Подогрев покрытия прямым пламенем запрещается.

66. Если температура бетонного покрытия и воздуха $6-15^{\circ}\text{C}$, то покрытие не подогревают. При этом обязательно применяются специальные составы связующих и полимербетонных смесей на эпоксидной смоле, твердеющих при температурах воздуха до 15°C .

67. Если температура поверхности покрытия и воздуха выше 35°C , возникают трудности по укладке связующего и смесей на эпоксидной смоле вследствие малой их технологической жизнеспособности из-за ускоренной реакции отверждения. В этом случае работы выполняют в ранние утренние или поздние вечерние часы или применяют связующие и смеси на эпоксидной смоле с комбинированным отвердителем, составленным из полиэтиленполиамина и малеинового ангидрида (предлагается для опытной проверки).

Ямочный ремонт покрытия

68. Для производства ямочного ремонта применяют полимербетонные смеси на эпоксидной и полисфирной смоле (см.табл.7).

69. Максимальный размер частиц минерального материала смесей для ямочного ремонта должен составлять $1/3$ глубины ямки или менее.

Для ямок глубиной 2 см и менее применяют смеси с минеральной частью из песка (состав № 3, см. табл.8) при соотношении связующего к песку 1:5.

Для заделки ямок глубиной более 2 см применяют смеси с минеральной частью составов № 2-5 (см.табл.8) при соотношении связующего к песку 1:6.

Если ямка имеет глубину более 10 см, то смеси укладывают в два и более слоя.

70. Ямочный ремонт выполняют в следующей последовательности: ямку и прилегающую к ней площадь (по периметру на 5 см больше разрушения) очищают от пыли и грязи (пп.60-64). После просушки стенки и дно ямки обрабатывают связующим тонким слоем и заполняют полимербетонной смесью в один или несколько слоев, штыкают и выравнивают гладилкой вровень с покрытием, заделывая при этом очищенные места покрытия по периметру ямки.

В ямках с крупными боковыми стенками или с оголенной арматурой по розлитому связующему распределяют волокнистые материалы, чтобы предотвратить его стекание на дно.

71. Для ускорения работ по ямочному ремонту всю заделанную смесью площадь ямки подогревают до температуры не выше 70°C. Это улучшает проникание связующего в бетон, ускоряет отверждение смеси и увеличение прочности, способствуя наиболее быстрому открытию движения транспортных средств по ремонтируемому покрытию.

Ремонт околов углов и кромок швов покрытия

72. Ремонт околов углов и кромок швов цементобетонного покрытия включает следующие технологические операции: подготовку ремонтируемого места (пп. 56-64); установку в шов доски, предварительно смазанной автомолем или солидолом; приготовление связующего и полимербетонной смеси на эпоксидной или полиэфирной смоле; смазку дна и стенок ремонтируемого места связующим на эпоксидной или полиэфирной смоле; укладку по-

лимербетонной смеси соответственно на эпоксидной или полиэфирной смоле; штыкование уложенной смеси; уплотнение уложенной смеси катком; снятие доски и заливку шва мастикой.

73. При ремонте кромок швов покрытия в очищенное и сухое, подготовленное к ремонту место для соединения паза шва устанавливают доску и закрепляют на покрытии поперек шва двумя брусьями с прорезями. Доски для устройства пазов швов должны быть следующих размеров: для шва расширения – ширина поверху – 2,5 см, понизу – 2,0 см, длина 3,5 м и высота 10 см;




Рис.1. Схема ремонта шва расширения цементобетонного покрытия:

1-цементобетонная плита; 2-штырь; 3-прокладка;
4-разрушенная кромка шва; 5-доска; 6-брус ;
7-штифт для скрепления доски с бруском

для шва сжатия — ширина поверху — 1,2 см, понизу — 0,8 см, длина 3,5 м и высота 10 см.

Брусья для укрепления досок на покрытии имеют ширину поверху и понизу 2,5 см, длину 0,5 м и высоту 10 см; по середине бруса выпиливают прорезь высотой 7 см и шириной 3 см.

74. Доски и брусья должны быть гладкими.

75. В шов расширения доску устанавливают на прокладку шва так, чтобы между доской и прокладкой не было зазоров (рис.1).

76. В шов сжатия доску устанавливают на дно паза шва так, чтобы не было между ними зазора (рис.2).




Рис.2. Схема ремонта шва сжатия цементобетонного покрытия:

1—цементобетонная плита; 2—штырь; 3—брус;
4—штырь для скрепления доски с бруском; 5—доска;
6—паз шва сжатия; 7—разрушенная кромка шва

77. Одновременно с подготовительными работами в непосредственной близости от места ремонта (на обо-чине) приготавливают связующее и полимербетонную смесь. Немедленно после приготовления связующее на-носят на подготовленное для ремонта место (обрублен-ные стеки шва) по норме $0,3 \text{ кг}/\text{м}^2$, укладывают по-лимербетонную смесь по обе стороны доски. При рас-пределении смеси необходимо следить, чтобы она по высоте была уложена вровень со старым покрытием и с обеих сторон доски на одном уровне. Уложенную смесь штыкают металлической штыковкой и затем уп-лотняют легким катком. Перед уплотнением катком по поверхности уложенной смеси рассыпают небольшое ко-личество каменной мелочи размером 5–2,5 мм (в одну щебенку). После отверждения смеси доску вынимают и шов заполняют мастикой.

78. Движение автомобильного транспорта по отре-монтированному участку открывают через 15–20 час при температуре воздуха до 15°C , через 8–10 час – при $16–25^\circ\text{C}$ и 2–3 часа – при 26°C и выше.

Ремонт покрытия, поверхность которого подвержена шелушению

79. Ремонт цементобетонного покрытия, поверхность которого подвержена шелушению, включает следующие технологические операции: подготовительные работы (п. 60–64); приготовление эпоксидного связующего; от-вешивание каменной мелочи; розлив эпоксидного связу-ющего по чистой и сухой поверхности покрытия; рос-сыпь каменной мелочи и укатку.

80. На тщательно очищенную и просушенную поверх-ность цементобетонного покрытия разливают эпоксидное связующее при норме $1,0–1,5 \text{ кг}/\text{м}^2$.

Меньшая норма розлива связующего применяется при средней глубине шелушения поверхности покрытия менее 2,0 см и большая – при средней глубине шелушения по-крытия более 2,0 см.

Если шелушение поверхности покрытия находится в начальной стадии, то норма розлива связующего может быть снижена до 0,8 кг/м².

81. Эпоксидное связующее разливают из ведра с последующим распределением по покрытию гладилками с резиновой лентой. При этом необходимо следить, чтобы на покрытии не было не обработанных связующим мест.

82. Вслед за розливом эпоксидного связующего по поверхности цементобетонного покрытия распределяют каменную мелочь размером 5-2,5 мм или 2,5-1,25 мм при норме расхода 5-7-10,5 кг/м², т.е. 7 вес.ч. на 1 вес.ч. связующего.

Каменную мелочь рассыпают с помощью лопат или, при большом объеме работ, распределителем щебня.

83. Уложенный слой уплотняют легким моторным катком за 3-4 прохода по одному следу.

Если при уплотнении связующее выступает на поверхность, эти места присыпают каменной мелочью и продолжают укатку 1-2 проходами катка. Вальцы катка смазывают автолом, солидолом или техническим вазелином.

84. Движение автомобильного транспорта по дороге открывают через 15-20 час при температуре до 15°C, через 8-10 час при температуре воздуха 16-25°C и через 3-4 час - при 26°C и выше.

Состав бригады рабочих, механизмы и инструменты
для ремонта цементобетонных покрытий

85. Бригада по ремонту цементобетонного покрытия должна состоять из 9 человек:

Моторист компрессора и катка У разряда - 1

Моторист смесителя 1У разряда - 1

Рабочий на приготовлении и распределении раствора соляной кислоты 1У разряда - 1

Рабочий на приготовлении и распределении связующего II разряда - 1

Рабочий на приготовлении и распределении
полимербетонной смеси II разряда - 2

Рабочий на распределении каменной мелочи
III разряда - 1

Рабочий на подсобных работах I разряда - 2

86. Бригаде придается следующий комплект машин:
поливо-моечная машина; смесительный агрегат; компрессор; каток; приспособление для разлива раствора соляной кислоты (или пескоструйный аппарат) и распределитель щебня.

87. Кроме основного оборудования, бригада, выполняющая ремонтные работы, должна иметь в своем распоряжении:

Грузовой автомобиль	- 1
Автокран	- 1
Весы торговые с разновесами	- 1
Ведра	- 10
Лопаты	- 3
Терки	- 3
Окрасочные валики	- 4
Штыковки металлические	- 4
Гладилки с резиновой лентой	- 4
Бутыли стеклянные 20-литровые	- 2
Мастерки	- 4
Кисти малярные	- 6
Щетки металлические и волосяные	- 6
Рейки 3-метровые	- 2
Рулетка 10-метровая	- 1
Доски для шва расширения	- 5
Доски для шва скатия	- 5
Брусья для закрепления досок	- 20

88. Для производства работ по ремонту цементобетонного покрытия все рабочие должны быть одеты в комбинезоны; обуты в закрытую обувь; иметь головной убор, закрывающий волосы; находиться обязательно в резиновых перчатках и защитных очках. В дополнение к этому рабочие, занятые приготовлением и разливом ра-

створа соляной кислоты, должны иметь резиновые сапоги и резиновые перчатки.

Контроль качества ремонта цементобетонного покрытия

89. При ремонте цементобетонного покрытия контролируют: приготовление связующего и полимербетонной смеси; производство ремонта покрытия и качество отремонтированного покрытия.

90. При контроле приготовления связующего и полимербетонной смеси проверяют качество исходных материалов, точность дозирования и качество перемешивания, а также качество готового связующего и полимербетонной смеси.

91. Для каменной мелочи и песка один раз в 7-10 смен определяют зерновой состав и проверяют чистоту.

92. Качество минерального порошка принимают по заводскому паспорту.

93. Соответствие эпоксидной и полиэфирной смолы пластификаторов, отвердителей и ускорителя требованиям ГОСТ принимают по заводскому паспорту.

94. Для контроля качества полимербетонной смеси на эпоксидной или полиэфирной смоле отбирают пробы готовой смеси (1-2 пробы в течение смены), из которых формуют цилиндрические образцы диаметром и высотой 2,5 см. Образцы в формах устанавливают под пресс и уплотняют нагрузкой 300 кгс/см² в течение 3 мин. Извлекают образцы из форм через одни сутки.

95. Образцы испытывают в возрасте одних суток на прочность при сжатии и результаты сравнивают с результатами, полученными при испытании лабораторных образцов из полимербетонной смеси такого же состава, и с данными табл.3.

96. При контроле процесса устройства в период формирования ремонтируемого слоя покрытия из полимер-

бетона на эпоксидной или полиэфирной смоле проверяют качество подготовки ремонтируемого места (чистоту и просушивание), толщину укладываемого слоя и количество проходов катка, ровность ремонтируемого слоя покрытия.

97. При контроле качества готового ремонтного слоя из полимербетона отбирают пробы (вырубки) на третий сутки после ремонта покрытия из расчета 2 пробы на каждом поперечнике, при 2-х поперечниках на 1 км, и их испытывают. При этом определяют объемный вес и величину водонасыщения.

98. Качество уплотнения покрытия оценивают, сравнивая величины объемных весов и водонасыщения вырубок и лабораторных образцов, изготовленных ранее из этих смесей. При отборе образцов из покрытия измеряют толщину слоя.

99. При контроле физико-механических свойств полимербетона на эпоксидной или полиэфирной смоле определяют: объемный вес ($г/см^3$) – методом гидростатического взвешивания; предел прочности при сжатии ($кгс/см^2$) – по ГОСТ 4651-68 и водонасыщение – под счетом количества воды, поглощенной образцом в вакууме в процентах от первоначального веса или объема образца.

100. После ремонта покрытия и в процессе эксплуатации контролируют шероховатость (скользкость) покрытия маятниковым прибором МП-3 по методике, изложенной в "Методических рекомендациях по нормам коэффициентов сцепления и параметрам шероховатости дорожных покрытий" (М., Союздорнии, 1973).

Транспортировка и хранение полимерных материалов

101. Эпоксидные и полиэфирные смолы транспортируют и хранят в герметически закрывающихся металлических бочках или в металлических бидонах.

102. Отвердители – полиэтиленполиамиин, гексаметилендиамиин и другие – хранят в стеклянной таре.

Отвердитель – перекись циклогексанона-ущаковывают в тару из полиэтилена, которую укладывают в картонные или деревянные ящики с заполнением свободного пространства мелом или тальком, на этикетках обязательно указывается "Огнеопасно", "Яд", "Запрещается смешивать с окислами металлов, сиккативами и минеральными кислотами", причем категорически запрещено хранить и транспортировать его вместе с сиккativами, минеральными кислотами, окислами и солями железа, марганца, кобальта (смешение перекиси циклогексанона с перечисленными веществами приводит к взрыву).

103. Ускоритель-нафтенат кобальта-хранят и транспортируют в герметических алюминиевых емкостях.

104. Гипериз транспортируют в железных бочках. Нельзя применять пробки и прокладки из резины, свинца или третника. В лабораторных условиях гипериз хранят в таре из полиэтилена или из темного стекла. В последнем случае запрещается использовать резиновые и притертые стеклянные пробки, вместо них применяют завинчивающиеся крышки из полиэтилена или корковые пробки с прокладкой из полиэтиленовой пленки.

105. Перекисные и гидроперекисные отвердители, являющиеся взрыво- и огнеопасными веществами, хранят в изолированных проветриваемых неотапливаемых помещениях при температуре не выше 25°C. В сухом состоянии они могут разлагаться со взрывом при ударах, растирании, нагревании, соприкосновении с сильными кислотами и восстановителями, например, третичными аминами, нафтенатом кобальта и др.

106. В зимнее время полимерные материалы хранят в помещении с температурой воздуха не ниже 0°C.

В летнее время температура хранения эпоксидной смолы и отвердителей должна быть не более 35°C, а полиэфирной смолы (лака) ПЭ-246, ускорителя – нафтената

та кобальта и отвердителя - перекиси циклогексанона не должна превышать 25°C.

Техника безопасности

107. Алкилрезорциновые и диановые эпоксидные смолы, полиэфирные смолы, отвердители-гексаметилендиамин, полиэтиленполиамин, нафтенат кобальта, перекись циклогексанона и другие пластификаторы - токсичные материалы. При работе с этими полимерными материалами необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в "Санитарных правилах при работе с эпоксидными смолами", утвержденных Главным санитарным инспектором СССР 27 декабря 1960 г. № 348-60 и в настоящих "Методических рекомендациях".

108. Опасность развития профессиональных заболеваний у работающих с эпоксидными, полиэфирными смолами, их отвердителями и пластификаторами может быть сведена до минимума, если предупредить загрязнение воздуха рабочих помещений (лабораторий) этими полимерными материалами и исключить их попадание на кожу.

109. У источников выделения вредных газов полимерных материалов в рабочих помещениях (лабораториях) обязательно устраивают местную вытяжную вентиляцию. При этом необходимо учитывать направление потока свежего воздуха: сначала он должен поступать к работающему, затем к рабочему месту и, наконец, в вытяжную систему.

110. Для организации естественного проветривания в летнее время все оконные проемы производственных помещений должны иметь открывающиеся рамы и фрамуги.

111. В производственных помещениях эпоксидные и полиэфирные смолы, их отвердители и пластификаторы можно хранить в небольших количествах в хорошо закрытой таре под тягой.

112. Рабочие места и помещения следует убирать ежедневно в конце рабочего дня или смены в соответствии с порядком и условиями работы в данном производстве. Пыль в помещениях удаляется влажным способом.

113. В помещениях для работы с эпоксидной, полиэфирной смолой, их отвердителями и пластификаторами устанавливают раковины с подводкой холодной и горячей воды. При умывальниках обязательно наличие мягкого мыла, щеток и бумажных полотенец или салфеток (из обычной белой тонкой оберточной бумаги).

114. Рабочие столы, на которых производят работу с применением этих полимерных материалов, должны быть покрыты прочной белой бумагой. Загрязненную смолами бумагу и обтирочный материал в рабочих помещениях собирают в металлические емкости с крышкой, которые ежедневно освобождают.

115. В помещениях и местах, где производятся работы с полимерными материалами, категорически запрещается: принимать пищу, разводить огонь, пользоваться открытым огнем (паяльные лампы, горелки, электроплитки с открытой спиралью и др.), электросваркой. Запрещается присутствие посторонних лиц.

116. Электровыключатели и рубильники размещаются в закрытом шкафу вне рабочих помещений.

При возникновении огня вентиляция должна быть немедленно выключена, все воздушные заслонки воздухопроводов закрываются.

117. В местах проведения работ должны быть вывешены основные правила работ с полимерными материалами и правила по технике безопасности. На рабочих местах надлежит вывешивать знаки, напоминающие о соблюдении осторожности.

118. В производствах, где полимерные материалы расходуются в небольших количествах, в качестве емкостей рекомендуется использовать картонные кружки, которые после употребления уничтожаются без предварительной очистки.

119. Для нанесения связующих и смесей на эпоксидных и полиэфирных смолах на покрытие необходимо пользоваться механизмами и приспособлениями, снабженными защитными экранами. Приготовление связующих и смесей следует производить в закрытых емкостях для предотвращения их разбрзгивания.

120. Тару, механизмы и инструмент следует мыть тщательно и осторожно, не допуская разбрзгивания растворителя (ацетона, толуола, уайт-спирита). Запрещается применять бензол, четыреххлористый углерод и другие токсичные растворители.

121. Попавшие на рабочее место или инструмент связующие и смеси следует удалить ацетоном, а затем этот предмет или место вымыть теплой водой с мылом.

122. Каждый рабочий обязательно должен соблюдать правила личной гигиены:

тщательно мыть руки не только во время перерыва и после работы, но и немедленно после случайного загрязнения рук этими веществами;

попавшую на кожу эпоксидную, полиэфирную смолу, отвердитель, пластификатор, ускоритель, связующее или смесь необходимо немедленно удалить ветошью, тщательно вымыть кожу водой с мылом, высушить и смастить смягчающим кремом.

123. Рабочие, занятые на приготовлении и распределении раствора соляной кислоты, полимерных материалов, должны быть обеспечены комбинезонами, резиновыми перчатками, резиновой обувью и защитными очками.

124. После окончания работ рабочие должны снять комбинезоны, перчатки, обувь и вычистить ацетоном зараженные места, затем вымыть лицо и руки водой с мылом и, если возможно, принять душ на работе или дома.

125. Категорически запрещается находиться в спальне вне места работ.

126. Категорически запрещается выносить одежду и

стирать ее на дому. Спецодежду на производстве следует стирать механическим способом и отдельно от другого белья.

127. На рабочих местах обязательно следует иметь обтирачный материал для вытираания рук и инструментов во время работы.

128. Каждому работающему с полимерными материалами необходимо выдавать мыло в количестве 400 г в месяц.

129. Рабочие, занятые на работах с полимерными материалами, должны иметь 7-часовой рабочий день, дополнительный отпуск и молоко в количестве 500 г в день.

130. К работе с эпоксидными, полиэфирными смолами, их отвердителями и пластификаторами допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и получившие соответствующее разрешение врача.

131. Противопоказанием для приема на работу являются кожные и аллергические заболевания (дерматит, экзема, бронхиальная астма, крапивница, сенная лихорадка, вазомоторный насморк и др.), а также хроническое заболевание верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз.

132. Рабочие и технический персонал, занятые на работах со смолами, отвердителями и пластификаторами, должны проходить профилактический медицинский осмотр не реже одного раза в три месяца.

133. Лица, у которых при работе с полимерными материалами возникают стойкие кожные заболевания, подлежат переводу на другую работу.

134. Администрация предприятия обязана: обеспечивать работающих с полимерными материалами комбинезонами, халатами, пластиковыми фартуками, резиновыми перчатками, рукавицами, защитными очками, резиновыми сапогами; снабжать работающих обтирачным материалом для вытираания рук и инструментов во время работы; обеспечивать стирку полотенец и спецодежды не

реже одного раза в неделю; выдавать каждому работающему мыло; выделять гардеробные для хранения спецодежды и отдельно чистой одежды.

135. Ответственность за выполнение правил работы с полимерными материалами, соблюдение требова-
ний техники безопасности, противопожарных и противовзрыв-
ных мер несет непосредственно исполнитель, руководи-
тель лаборатории и уполномоченный по технике без-
опасности.

136. Все работающие с полимерными материалами должны быть проинструктированы о токсических свой-
ствах указанных материалов, о правилах техники без-
опасности, о мерах профилактики.

Оглавление

	Стр.
Предисловие	3
Общие положения	4
Материалы и требования к ним	6
Составы эпоксидного и полиэфирного связующего и смесей	14
Приготовление эпоксидного и полиэфирного связующего и смесей	19
Технология ремонта цементобетонных покрытий	24
Контроль качества ремонта цементобетонного покрытия	34
Транспортировка и хранение полимерных материалов	35
Техника безопасности	37

Ответственный за выпуск В.Е.Губанов

Редактор О.А.Ильина

Корректор Ж.И.Иноземцева

Технический редактор А.В.Евстигнеева

Подписано к печати 11/У1 1975г. Формат 60x84/16
Л 50069

Заказ 141-5 Тираж 550 1,9 уч.-изд.л. Цена 30 коп.
2,7 печ.л.

Ротацпринт Союздорнии