



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ  
ПОРОД**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 2695-71**

**(СТ СЭВ 2370-80, СТ СЭВ 2371-80,  
СТ СЭВ 2812-80)**

**Издание официальное**

**Цена 3 коп.**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

## ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Технические условия

Sawn timber of broadleaved species. Specifications

ГОСТ

2695—71\*

[СТ СЭВ 2370—80,  
СТ СЭВ 2371—80,  
СТ СЭВ 2812—80]

ОКП 53 3000

Взамен  
ГОСТ 2695—62

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 26 марта 1971 г. № 591 срок введения установлен

с 01.01. 1974 г.

Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен

до 01.01. 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы лиственных пород, предназначенные для применения в промышленности, строительстве и для изготовления тары.

Стандарт не распространяется на авиационные пиломатериалы.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2370—80 и СТ СЭВ 2371—80 в части размеров длины, ширины и толщины пиломатериалов, а также СТ СЭВ 2812—80 в части технических требований.

## 1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Пиломатериалы разделяются:

- а) по размерам поперечного сечения на:  
доски — шириной более двойной толщины;  
бруски — шириной не более двойной толщины;
- б) по толщине на:  
тонкие — толщиной до 32 мм вкл.,  
толстые — толщиной 35 мм и более;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание декабрь 1981 г. с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., феврале 1981 г., сентябре 1981 г.;  
Пост. 4850, 22.09.81 (ИУС 11—80, 4—81, 1—82).

© Издательство стандартов, 1982

в) по длине на:

короткие — от 0,5 до 0,9 м;

средние — от 1 до 1,9 м;

длинные — от 2 до 6,5 м;

г) по характеру обработки на:

обрезные (все четыре стороны пропилены, а размеры обзолов на пластьях и кромках не превышают допускаемых размеров по сортам пиломатериалов);

односторонние обрезные (пропилены пласти и одна кромка, а размеры обзола на пропиленной кромке не превышают допускаемых);

необрезные (пласти пропилены, а кромки не пропилены или пропилены частично: размеры обзолов на пластьях и кромках превышают допускаемые размеры обзолов в обрезных пиломатериалах).

1.2. Пиломатериалы должны изготовляться следующей длины: из твердых лиственных пород — от 0,5 до 6,5 м с градацией 0,1 м;

из мягких лиственных пород и березы:

от 0,5 до 2,0 м с градацией 0,1 м,

от 2,0 до 6,5 м с градацией 0,25 м.

1.3. Пиломатериалы должны изготовляться следующей толщины и ширины:

толщины — 13, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 и 100 мм;

ширины:

обрезные — 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 150, 180 и 200 мм;

необрезные и односторонне обрезные — от 50 мм и более с градацией через 10 мм.

Ширина узкой пласти в односторонне обрезных и необрезных пиломатериалах должна быть не менее 40 мм.

Примечание. По специальному заказу допускается изготовлять пиломатериалы размеров, не указанных в пп. 1.2 и 1.3.

1.4. Ширина необрезных и односторонне обрезных пиломатериалов определяется как полусумма ширин двух пластей, измеренных посредине длины, без учета коры, причем доли до 5 мм не учитываются, а доли 5 мм и более считаются за 10 мм.

1.5. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для древесины влажностью 15%. Пиломатериалы из древесины с большей влажностью должны иметь припуски на усушку по ГОСТ 6782.2—75.



Пороки древесины по ГОСТ 2140—81	Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов		
	1-го	2-го	3-го
1.2. Частично сросшиеся и несросшиеся	от 210 до 400		
	2 шт. размером до 40	3 шт. размером до 50	суммарной величиной размеров до 300
	свыше 400		
	2 шт. размером до 40 или 1 шт. размером до 60	3 шт. размером до 50 или 2 шт. размером до 70	суммарной величиной размеров до 300
	В пиломатериалах шириной свыше 200 мм и длиной более 3,0 м при отсутствии других нормируемых пороков на каждые последующие 1,5 м длины допускается по одному сучку независимо от его расположения размером до:		
	60	80	
	На кромках обрезных пиломатериалов толщиной до: 32		
	1 шт. размером $\frac{1}{3}$ толщины	1 шт. размером $\frac{1}{2}$ толщины	допускаются
		от 35 до 60	
	2 шт. размером $\frac{1}{3}$ толщины	2 шт. размером $\frac{1}{2}$ толщины	допускаются
—	Не учитываются, кроме групповых, размеров до:		
	15	30	
Допускаются на любом однометровом участке длины размером на пласть пиломатериалов:			
20	40	суммарной величиной размеров до 150	
в общем числе сросшихся здоровых			
на кромках обрезных пиломатериалов:			
в общем числе сросшихся здоровых в пределах установленных для них размеров		суммарной величиной размеров до 150	
1.3. Выпадающие, загнившие и гнилые			
Не допускаются		Не учитываются, кроме групповых, размером до:	
	10	25	
Допускаются на любом однометровом участке длины			

Продолжение

Пороки древесины по ГОСТ 2140—81	Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов		
	1-го	2-го	3-го
2. Трещины		на пластьях пиломатериалов:	
2.1. Пластевые и кромочные (на обрезных кромках), в том числе с выходом на торец		в общем числе сросшихся здоровых 1 шт. размером до 40	суммарной величины размеров до 150
2.2. Пластевые, выходящие на оба торца	Не допускаются	на кромках обрезных пиломатериалов в общем числе сросшихся здоровых в пределах установленных для них размеров	
2.3. Пластевые и кромочные сквозные, в том числе выходящие на торец		Допускаются глубиной и общей длиной до:	
2.4. Отгупные		$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$   $\frac{1}{2}$
2.5. Торцовые		толщины и длины пиломатериалов	
3. Пороки строения древесины:		Допускается одна трещина глубиной до:	
3.1. Наклон волокон	Допускается, %, до:	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{3}$
	5	толщины пиломатериалов	
		В буковых пиломатериалах шириной свыше 200 при отсутствии других трещин глубина не нормируется	
		Допускаются общей длиной до:	
	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$
	длины пиломатериалов		
	Не допускаются	Допускаются длиной до:	
		$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{5}$
	длины пиломатериалов		
	Допускаются общей длиной до:	Допускаются	
	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	
	ширины пиломатериалов		
	Допускается, %, до:	Допускается	
	5	10	

Пороки древесины по ГОСТ 2140—81	Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов		
	1-го	2-го	3-го
3.2. Прорость: 3.2.1. Односторонняя	Допускается длиной и шириной до: $\frac{1}{20}$   $\frac{1}{10}$ длины и ширины пиломатериалов		Допускается
3.2.2. Сквозная	Не допускается	Допускается до $\frac{1}{10}$ длины и ширины пиломатериалов	Допускается
3.3. Свилеватость	Допускается до $\frac{1}{4}$ площади пласти пиломатериалов		Допускается
3.4. Внутренняя заболонь	Не допускается		Допускается
4. Грибные поражения: 4.1. Ядровая и заболонная (твердая и мягкая) гнили	Не допускаются	Допускаются в виде отдельных пятен и полос, %, общей площадью до: в обрезных пиломатериалах: Не допускаются   5 в необрезных пиломатериалах: 5   10	
4.2. Наружная трухлявая гниль		Не допускается	
4.3. Грибные ядровые пятна и полосы	Не допускаются	Допускаются, %, площади пиломатериалов до: 10   20	
4.4. Побурение	Не допускается	Допускается, %, площади пласти пиломатериалов до: 5   15	
4.5. Заболонные грибные окраски (синевая и цветные заболонные пятна)			
4.5.1. Поверхностные	Допускаются в виде отдельных пятен и полос		Допускаются
4.5.2. Глубокие	Не допускаются	Допускаются, %, площади пласти пиломатериалов до: 10   20	
4.6. Плесень	Допускается в виде отдельных пятен и полос		Допускается

## Продолжение

Пороки древесины по ГОСТ 2140—81	Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов		
	1-го	2-го	3-го
5. Повреждения паразитными растениями и червоточинной	Допускаются поверхностные на обзолных частях пиломатериалов	Допускаются на любом однометровом участке длины пиломатериалов, шт., до: 3   5 в том числе не более одной крупной червоточины в дубовых пиломатериалах глубокие не допускаются	
6. Механические повреждения (запилы, отщепы, царапины и др.)	Допускаются в пределах отклонений от номинальных размеров по п. 1.6		
7. Инородные включения (провода, гвозди, металлические осколки и др.)	Не допускаются		
8. Обзол:	В обрезных пиломатериалах		
8.1. Тупой	Допускается до: $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{2}$ ширины и толщины соответствующей стороны		
8.2. Острый	Не допускается	Допускается на каждой кромке размером до: 0,25   0,4 длины пиломатериалов	
9. Покоробленность:	Допускается, %, до:		
9.1. Продольная по пласти и кромке, крыловатость	0,5	1,0	2,0
	длины пиломатериалов		
9.2. Поперечная	Допускается, %, до:		
	1,0	2,0	3,0
	ширины пиломатериалов		

## Примечания:

1. Пороки древесины, не упомянутые в настоящей таблице, допускаются.
2. Измерение пороков — по ГОСТ 2140—81.
3. При влажности древесины более 22% размеры допускаемых трещин, поперечной, продольной покоробленности и крыловатости уменьшаются вдвое.



4. Оценка качества пиломатериалов должна производиться по худшей пластине и кромке.

5. В пиломатериалах толщиной 60 мм и более пороки древесины на кромках допускаются по нормам, предусмотренным для пластей.

6. Продольная покоробленность по кромке в необрезных пиломатериалах не нормируется.

7. Пиломатериалы 3-го сорта длиной более 3 м, на  $\frac{1}{2}$  длины которых нет сортообразующих пороков либо имеются только неучитываемые сучки в нормах 3-го сорта или на  $\frac{2}{3}$  длины которых имеются пороки в нормах 1-го сорта, относятся ко 2-му сорту.

8. В пиломатериалах длиной свыше 3 м допускается один сучок с размерами, установленными для смежного более низкого сорта.

9. В обрезных дубовых пиломатериалах 1-го и 2-го сортов заболонь допускается размером не более  $\frac{1}{2}$  толщины и, соответственно  $\frac{1}{3}$  и  $\frac{1}{2}$  длины пиломатериалов в 3-м сорте допускается.

2.5. Пиломатериалы должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения пластей и кромок в обрезном пиломатериале от взаимной параллельности, а также отклонения пластей в необрезном пиломатериале не должны превышать нормы отклонений по толщине и ширине.

2.6. Торцы пиломатериалов должны быть перпендикулярны к продольной оси пиломатериала. Отклонение от прямоугольности торцов не допускается более 5% соответственно толщины и ширины пиломатериала.

2.7. Шероховатость поверхности должна быть не более  $Rz_{\max}$  1200 мкм, по ГОСТ 7016—75. Определение шероховатости поверхности производят по ГОСТ 15612—78.

2.8. Поставка пиломатериалов в количественных соотношениях по породам, сортам, характеру обработки, размерам пластин, а для обрезных пиломатериалов и по ширине должна производиться по спецификации потребителя, обоснованной требованиями технических условий и чертежами на готовые изделия. Короткие пиломатериалы поставляются только с согласия потребителя.

Односторонние обрезные пиломатериалы изготавливаются для производства клепки винной и коньячной тары, а также по специальному заказу потребителя.

### 3. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Проверка качества, маркировка и транспортирование пиломатериалов должны производиться по ГОСТ 6564—79, ГОСТ 19041—73, а укладка и хранение — по ГОСТ 7319—80.

Редактор *Т. В. Смыка*

Технический редактор *О. Н. Никитина*

Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 02.03.82 Подп. к печ. 05.04.82 0,5 п. л. 0,64 уч.-изд. л. Тир. 50000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 311