



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

ВОРОТНИКИ, МАНЖЕТЫ И ОТДЕЛКИ МЕХОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7069—74

Издание официальное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом легкой промышленности при Госплане СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А.Н. Беседин, д-р техн. наук; К.С. Загородникова; Г.С. Аткарская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 04.11.74 № 2466

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 7069—61

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|--|--------------|--|--------------|
| ГОСТ 15.007—88 | 2.19 | ГОСТ 13220—67 | 2.2 |
| ГОСТ 1821—75 | 2.2 | ГОСТ 13304—67 | 2.2 |
| ГОСТ 1875—83 | 2.2 | ГОСТ 13315—88 | 2.2 |
| ГОСТ 2765—73 | 2.2 | ГОСТ 13692—68 | 2.2 |
| ГОСТ 2974—75 | 2.2 | ГОСТ 13713—82 | 2.2 |
| ГОСТ 3157—69 | 2.2 | ГОСТ 14781—69 | 2.2 |
| ГОСТ 3595—74 | 2.2 | ГОСТ 15091—80 | 2.2 |
| ГОСТ 3717—84 | 2.2 | ГОСТ 17714—72 | 2.2 |
| ГОСТ 4661—76 | 2.2 | ГОСТ 18273—89 | 2.2 |
| ГОСТ 6309—93 | 2.2 | ГОСТ 18300—87 | 2.2 |
| ГОСТ 6803—72 | 2.2 | ГОСТ 19008—93 | 2.2 |
| ГОСТ 7179—70 | 2.2 | ГОСТ 19878—74 | 5.1 |
| ГОСТ 9296—74 | 2.2 | ГОСТ 20272—96 | 2.2 |
| ГОСТ 9307—78 | 2.2 | ГОСТ 21184—75 | 2.2 |
| ГОСТ 10231—77 | 2.2 | ГОСТ 21481—76 | 2.2 |
| ГОСТ 10322—71 | 2.2 | ГОСТ 22665—83 | 2.2 |
| ГОСТ 10522—73 | 2.2 | ГОСТ 25441—90 | 2.2 |
| ГОСТ 10596—77 | 2.2 | ГОСТ 28253—89 | 2.2 |
| ГОСТ 10623—85 | 2.2 | ГОСТ 29298—92 | 2.2 |
| ГОСТ 10714—73 | 2.2 | OCT 17—165—79 | 2.2 |
| ГОСТ 11106—74 | 2.2 | OCT 17—518—75 | 2.2 |
| ГОСТ 11111—81 | 2.2 | OCT 17—582—87 | 2.2 |
| ГОСТ 11210—65 | 2.2 | OCT 17—835—80 | 2.11a |
| ГОСТ 11355—82 | 2.2 | OCT 17—894—81 | 2.2 |
| ГОСТ 11597—77 | 2.2 | OCT 17—921—82 | 2.2 |
| ГОСТ 11615—77 | 2.2 | ТУ 6—06—24—10—74 | 2.2 |
| ГОСТ 11616—79 | 2.2 | ТУ 6—10—1382—78 | 2.2 |
| ГОСТ 11806—66 | 2.2 | ТУ 6—664—72 | 2.2 |
| ГОСТ 11809—82 | 2.2 | ТУ 17—20—05—86 | 2.2 |
| ГОСТ 12056—66 | 2.2 | ТУ 17—20—160—88 | 2.2 |
| ГОСТ 12133—86 | 2.2 | ТУ 17—20—81—86 | 2.2 |
| ГОСТ 12299—66 | 2.2 | ТУ 17—20—105—86 | 2.2 |
| ГОСТ 12438—66 | 2.2 | ТУ 17—20—130—84 | 2.2 |
| ГОСТ 12581—67 | 2.2 | ТУ 17—21—99—84 | 2.2 |
| ГОСТ 12780—67 | 2.2 | ТУ 17—21—139—76 | 2.2 |
| ГОСТ 12804—67 | 2.2 | ТУ 17—21—293—79 | 2.2 |
| ГОСТ 12807—88 | 2.11a | ТУ 17 РСФСР 50—6195—78 | 2.2 |
| | | ТУ 17—1395—75 | 2.2 |

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в августе 1979 г., сентябре 1980 г., апреле 1983 г., сентябре 1985 г., марте 1990 г. (ИУС 9—79, 11—80, 7—83, 12—85, 7—90)

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р**ВОРОТНИКИ, МАНЖЕТЫ
И ОТДЕЛКИ МЕХОВЫЕ****Технические условия**

Fur collars, cuffs and trimmings
Specifications

**ГОСТ
7069—74**

ОКП 89 4100

Дата введения 01.01.76в части воротников из каракуля 01.01.77

Настоящий стандарт распространяется на меховые мужские, женские и детские воротники, женские воротники на подкладке, а также манжеты и отделки, изготовленные из выделанных шкурок и их частей

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1. РАЗМЕРЫ

1.1 Воротники должны изготавляться следующих размеров:

мужские и женские — 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

детские — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

Воротники размеров 62, 64, 66, 70 должны изготавляться по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.2 Размер воротника определяют по линии втачивания.

1.3. Разность между смежными размерами воротников должна соответствовать указанной в табл. 1

Таблица 1

см

| Наименование воротников | Разность между смежными размерами | Допускаемое отклонение |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Женские | 1,0 | ±0,5 |
| Мужские | 1,2 | ±0,5 |
| Детские размеры | | |
| 24—30 | 1,0 | ±0,5 |
| 32—48 | 1,2 | ±0,5 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Воротники, манжеты и отделки должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по техническому документу, утвержденному в установленном порядке.

2.2 Воротники, манжеты и отделки должны изготавляться из меховых выделанных шкурок и их частей, указанных в табл. 2, и материалов, указанных в табл. 3.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 1998
Переиздание с Изменениями

Таблица 2

| Наименование шкурок и их частей | Нормативный документ | Назначение |
|--|---------------------------|----------------------------|
| 1 Шкурки белки | ГОСТ 12780 | Основной материал То же |
| 2 Шкурки речного бобра | ОСТ 17—518 | » |
| 3 Шкурки волка и шакала | ГОСТ 13692 | » |
| 4 Шкурки выдры | ГОСТ 13304 | » |
| 5 Шкурки выхухоля | ТУ 17—1395 | » |
| 6 Шкурки горностая и ласки | ГОСТ 12804 | » |
| 7 Шкурки мелких грызунов | ГОСТ 17714 | » |
| 8 Шкурки енота | ГОСТ 11355 | » |
| 9 Шкурки зайца-беляка | ГОСТ 10596 | » |
| 10 Каракуль чистопородный и метисный | ГОСТ 9296 и ГОСТ 21481 | » |
| 11 Каракуль чистопородный серый | ГОСТ 3157 | » |
| 12 Каракуль чистопородный и метисный цветной | ГОСТ 3595 и ГОСТ 21481 | » |
| 13 Каракуль чистопородный, крашенный в цветные тона | ТУ 17—20—81 | » |
| 14 Каракульча | ГОСТ 10714 | » |
| 15 Шкурки козлят | ГОСТ 11111 | » |
| 16 Шкурки колонка и солонгоя | ГОСТ 12581 | » |
| 17 Шкуры морского котика | ГОСТ 10623 | » |
| 18 Шкурки дикой кошки | ГОСТ 12056 | » |
| 19 Шкурки домашней кошки | ГОСТ 11597 | » |
| 20 Шкурки мехового кролика | ГОСТ 2974 | » |
| 21 Шкурки крота | ГОСТ 13315 | » |
| 22 Шкурки куницы мягкой, горской, кидуса и харзы | ГОСТ 11616 | » |
| 23 Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиво- душки и корсака | ГОСТ 14781 | » |
| 24 Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных и черно-бурых | ГОСТ 6803 | » |
| 25 Шкурки лесных медвежат | ГОСТ 11210 | » |
| 26 (Изменен, Изм. № 5) | | |
| 27 Шкуры морского зверя меховые | ГОСТ 11809 | » |
| 28 Шкуры норки | ГОСТ 10322 | » |
| 28а (Изменен, Изм. № 5) | | |
| 29 Шкурки нутрии | ГОСТ 12133 | » |
| 30 Овчина меховая | ГОСТ 4661 | » |
| 31 Овчина шубная | ГОСТ 1821 | » |
| 32 Шкурки ондатры | ГОСТ 11106 | » |
| 33 Шкурки песца | ГОСТ 7179 | » |
| 34 Шкуры росомахи | ГОСТ 13713 | » |
| 35 Шкуры рыси | ГОСТ 12056 | » |
| 36 Шкурки собак | ГОСТ 2765 | » |
| 37 Шкурки соболя | ГОСТ 12438 | » |
| 38 Шкурки сурка и тарбагана | ГОСТ 11615 | » |
| 39 Шкурки суслика-песчаника | ГОСТ 13220 | » |
| 40 Шкурки хоря | ГОСТ 11806 | » |
| 41 Шкурки ягнят (лямка) | ГОСТ 21184 | » |
| 42 Шкурки ягнят (мерлушка, муаре, клям, голяк) | ГОСТ 21184 | » |
| 43 Шкурки ягнят смушковых пород овец | ГОСТ 10231 | » |
| 44 Шкурки ягнят (трясок и сак-сак) | ГОСТ 21184 | » |
| 45 Яхобаб | ГОСТ 10522 | » |
| 46 Пластины из частей шкурок белки и скорняжного лоскута каракуля и смушки | ГОСТ 12299 | » |
| 47 Лапы и полулапы каракуля, мерлушки, смушки, яхобаба, шкурок куницы, лисицы, норки, песца, пыжика, соболя | ТУ 17—20—05 | » |
| 48 Хвосты шкурок куницы, лисицы, норки, песца, соболя, енота | То же | » |
| 49 Шкурки хоря клеточного разведения | ТУ 17—20—105 | » |
| 50 Шкурки соболя крашеные | ТУ 17—20—160 | » |
| 51 Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных, черно-бурых крашеные | ТУ 17—20—130 | » |

Таблица 3

| Наименование материала | Нормативный документ | Назначение материала |
|--|---|---|
| 1 Ткани хлопчатобумажные гладокрашеные коленкор, ситец мягкой отделки | ГОСТ 29298 | Для упрочнения кожевой ткани |
| 2 Кожа для одежды и головных уборов | ГОСТ 1875 | Для расшивки меха |
| 3 Кожа галантерейная | ГОСТ 15091 | То же |
| 4 Кожа искусственная | ОСТ 17—894 | » |
| 5 Венилискожа | ТУ 17—21—99, ТУ 17—21—139, ТУ 17—21—293 | » |
| 6 Замша | ГОСТ 3717 | » |
| 7 Тесьма хлопчатобумажная | ОСТ 17—582 | Для расшивки хвостов |
| 8 Клей | ТУ 6—664 | Для приклеивания тканей |
| 9 Нитки хлопчатобумажные швейные | ГОСТ 6309 | Для пошива |
| 10 Нитки капроновые швейные № 64/3 | ТУ 6—06—24—10 | Для пошива воротников |
| 10а Нитки лавсановые швейные | ОСТ 17—921 | То же |
| 10б Нитки армированные | По нормативно-технической документации | » |
| 10в Нитки швейные из натурального шелка | ГОСТ 22665 | Для отделки, обметывания металлических крючков и петель |
| 11 Нигрозин спирторастворимый | ГОСТ 9307 | Для подкрашивания кожевой ткани |
| 12 Спирт этиловый ректифицированный технический | ГОСТ 18300 | Для растворения нигрозина |
| 13 Краска для клеймения | ТУ 6—10—1382 | Для маркировки |
| 14 Ткани плательные из натурального шелка, искусственных нитей и смешанные | ГОСТ 28253 | Для подкладки |
| 15 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи | ГОСТ 20272 | То же |
| 16 Ткани хлопчатобумажные миткалевой группы | ГОСТ 29298 | » |
| 17 Полотна холстопрошивные хлопчатобумажные Ватины | ГОСТ 19008 | » |
| 18 Полотна нетканые kleеные прокладочные | ГОСТ 25441 | » |
| 19 Полотна холстопрошивные шерстяные Ватины | ГОСТ 18273 | » |
| 20 Полотно трикотажное «Ватины» с осново-вязальных машин | ТУ 17 РСФСР 50—6195 | » |
| 21 Крючки и петли для одежды | ОСТ 17—165 | Для застежки |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4, 5).

2.3 Воротники, манжеты и отделки должны быть однородные по виду, цвету, оттенку, блеску, мягкости, высоте, густоте волоссяного покрова и толщине кожевой ткани.

2.4. Окраска, мягкость, густота, высота волоссяного покрова и толщина кожевой ткани в воротниках, манжетах и отделках должны соответствовать природным изменениям по типографическим участкам шкурок, характерным для данного вида меха (в пределах одной шкурки). Рисунок волоссяного покрова должен располагаться симметрично — на правой и левой половинах изделия. Допускается асимметричность в рисунке волоссяного покрова в соответствии с утвержденным фасоном.

Окраска волоссяного покрова воротников, манжет и отделок, изготовленных из крашеных шкурок, должна быть равномерной, без пятен и непокрашенных мест.

Изделия, изготовленные из шкурок многотонного крашения, должны иметь рисунок, нанесенный равномерно по всей площади или расположенный симметрично относительно средней поперечной линии воротника.

2.5. Дыры, разрывы, ломины, плешины, застриги, а также участки шкурок с явно отличающимся характером волоссяного покрова должны быть удалены, вставки и приставки тщательно подобраны в соответствии с качеством и направлением волоссяного покрова и не должны выделяться на общем фоне изделия.

Незаметные со стороны волоссяного покрова дыры, ломины и плешины площадью не более 0,2 см² не вычищивают.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

C. 4 ГОСТ 7069—74

2.6. Вставки и приставки в воротниках должны быть расположены на расстоянии не более $\frac{1}{3}$ от линии втачивания и не менее 10 см от его концов.

Допускаются вставки и приставки по всей площади в воротниках, изготовленных из шкурок завитковой группы и из шкурок с длиной волосяного покрова более 40 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. В воротниках, манжетах и отделках шкурки или части располагают симметрично на правой и левой половинках изделия.

2.8. Изделия, изготовленные из шкурок бурундука, водяной крысы, суслика, сони-полочка и хомяка, должны быть наклеены на хлопчатобумажную ткань.

2.9. В воротниках из шкурок голубого песца, серебристо-черных, платиновых, черно-бурых лисиц, некрашеных шкурок цветного и серого каракуля и норки допускается подкрашивание кожевой ткани.

Воротники из шкурок голубого песца первого цвета со светло-голубым пухом и шкурок каракуля белой окраски должны быть изготовлены без подкрашивания кожевой ткани.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

2.10. Направление волосяного покрова в воротниках, манжетах и отделках должно соответствовать модели (фасону), утвержденной в установленном порядке.

2.11. В зависимости от толщины кожевой ткани швы должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

| Толщина кожевой ткани, мм | Номер ниток, мм | Высота шва, мм | Количество стежков на 5 см длины шва |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| Св. 0,8 | 30, 40 | До 2,0 | 20—25 |
| » 0,4 до 0,8 | 40, 50, 60 | » 1,5 | 25—30 |
| До 0,4 | 60, 80, 100, 120 | » 0,8 | 25—30 |

2.10, 2.11. (Измененная редакция, Изм. № 4).

2.11а. Виды стежков, строчек и швов, применяемых для соединения деталей подкладки — по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17—835.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

2.12. Швы должны быть выполнены без захвата волоса в шов, без посадки сторон, без пропусков и просечек.

2.13. Воротники, манжеты и отделки должны

быть тщательно очищены от пыли, концов ниток, подсеченного волоса; волосяной покров должен быть расчесан; изделия должны быть оправлены в соответствии с лекалами данного фасона.

Подкладка воротников должна быть без складок и перекосов.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.14. Воротники, манжеты и отделки по кряжам, цветам, окраске, группам качества, мягкости, серебристости, рисунку должны соответствовать требованиям стандартов и другому нормативному документу на выделанные шкурки, утвержденным в установленном порядке.

2.15. В зависимости от состояния волосяного покрова воротники, манжеты и отделки делят на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|--|--------|---|
| 1. Беличьи хребтики некрашеные и крашеные | Первый | Полноволосый, с развивающимися направляющими и остьюными волосами, густым пухом |
| | Второй | Менее полноволосый, с недоразвивающимися направляющими, остьюными и пуховыми волосами |
| Черева шкурок белки некрашеные | Третий | Половолосый, низкий |
| | Первый | Полноволосый, чистый без красноты |
| | Второй | Менее полноволосый, с незначительной краснотой |
| | Третий | Половолосый, с наличием красноты |
| Беличьи головки некрашеные и крашеные | Первый | Полноволосый, с высокой частотой остью и густым пухом |
| | Второй | Менее полноволосый, с низкими остьюю и пухом |
| Беличьи бедерки, грудцы: некрашеные | Первый | Полноволосый, без красноты |
| | Второй | Менее полноволосый с незначительной краснотой |
| | Третий | Половолосый, с наличием красноты |
| крашеные | Первый | Полноволосый |
| | Второй | Менее полноволосый |
| | Третий | Половолосый |

Продолжение табл. 5

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|--|----------------------------|---|
| Беличьи душки некрашеные и крашеные | Первый Второй | Полноволосый Менее полноволосый |
| 2 Шкурки бобра речного нестриженые | Первый Второй | Полноволосый с блестящей остью и густым пухом Менее полноволосый с недостаточно развивающимися остью и пухом |
| стриженые | Первый Второй | Ость блестящая, пух густой Ость блестящая, пух менее густой |
| с удаленной остью | Первый Второй | Густой, шелковистый Менее густой, шелковистый |
| (Измененная редакция, Изм. № 5). 3 Шкуры волка и шакала некрашеные и крашеные | Первый Второй | Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися остью и пухом |
| 4 Шкурки выдры некрашеные и крашеные с неудаленной остью | Первый Второй | Полноволосый, с развивающейся блестящей частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися остью и пухом |
| с удаленной остью | Первый Второй | Густой, ровный по всей площади Менее густой |
| 5 Шкурки выхухоля некрашеные | Первый Второй | Полноволосый, блестящий с густым пухом и частой остью Половолосый, с короткими пухом и остью, а также с высокими, но редкими пухом и остью |
| 6 Шкурки горностая некрашеные | Первый Второй Третий | Полноволосый, развивающийся, с частой остью и густым пухом, чисто белого цвета Полноволосый, развивающийся, с наличием редко разбросанных черных волосков (бусость) Менее полноволосый, достаточно развивающийся, с незначительной бусостью |
| крашеные | Первый Второй | Полноволосый, с частой остью и густым пухом Менее полноволосый, недостаточно развивающийся |
| 7 Шкурки мелких грызунов бурундука, крысы водяной, сони-полочка, суслика, хомяка некрашеные и крашеные | Первый Второй | Полноволосый, с ровной частой остью и густым пухом Менее полноволосый, недоразвившийся или с передевшими остью и пухом |
| 8 Шкурки енота нестриженые некрашеные и крашеные | Первый Второй Третий | Полноволосый, развивающийся, с частой остью и густым пухом Менее полноволосый, недоразвившийся Половолосый, с разной по высоте остью и низким редковатым пухом |
| стриженые некрашеные и крашеные | Первый Второй | Плотный, густой, с наличием тонкой ости Менее плотный и густой, с наличием резко выраженной ости |
| 9 Шкурки зайца-беляка нестриженые некрашеные | Первый Второй | Полноволосый, рослый, с густым белым, кремовым или слегка синеватым пухом и равномерной высокой шелковистой остью. Допускается незначительное количество редко разбросанных темных оставших волос Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом белого, желтоватого или синеватого цвета с легкой бусой остью |
| нестриженые крашеные | Первый Второй | Полноволосый, рослый, с густым пухом Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом |

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|--|----------------------------|---|
| хребтики стриженые некрашеные и крашеные 10 Каракуль чистопород- ный крашеный | Первый Второй Первый | Полноволосый, с густым ровным пухом Менее полноволосый с редким пухом Густой, шелковистый, блестящий Завитки плотные, упругие, полуокруглые вальки средние по ширине, длинные и средние по длине. Рисунок четкий параллельно-концентрический или параллельно-прямой |
| Каракуль чистопородный крашеный | Второй | Густой, шелковистый, блестящий Завитки плотные, упругие, средние по ширине длинные вальки Допускается незначительное количество гревок Густой, шелковистый, блестящий Завитки плотные, упругие, средние по ширине длинные и средние по длине вальки, переходящие в средние по длине вальки Допускается незначительное количество гревок Густой, шелковистый, блестящий Завитки упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими гревками, переходящие в короткие узкие вальки или гревки |
| | Третий | Густой, шелковистый, блестящий Завитки плоские, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гревками, переходящие в короткие плоские завитки Густой, шелковистый, блестящий Завитки упругие, узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гревки или такие же завитки вперемежку с полуокруглыми вальками, переходящие в средние и короткие по длине ребристые вальки и гревки Густой, шелковистый, блестящий Завитки плотные, упругие, широкие, длинные, средние и короткие вальки, переходящие в короткие вальки и бобы с незначительным количеством гревок Густой, шелковистый, блестящий Завитки недостаточно плотные и упругие, средние по ширине и длине вальки, переходящие в короткие вальки и бобы. Допускается незначительное количество гревок Густой, шелковистый, блестящий Завитки: плоские, широкие, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гревками, переходящие в плоские вальки и гревки |
| | Четвертый | Густой, шелковистый, блестящий. Завитки широкие, длинные, средние и короткие ребристые вальки или гревки, или такие же завитки вперемежку с полуокруглыми вальками, переходящие в широкие, средние и короткие по длине гревки и ребристые вальки вперемежку с бобами |
| | Пятый | Густой, шелковистый, блестящий, несколько переросший. Завитки: плотные и недостаточно плотные широкие, средние и короткие вальки с незначительным количеством гревок, переходящие в короткие вальки и бобы. Плотный боб по всей площади Недостаточно густой, слабошелковистый, слабо-блестящий. Завитки: недостаточно упругие средние по ширине, короткие вальки иногда вперемежку с гревками или бобами, переходящие в кольца Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. Завитки недостаточно плотные упругие, средние по длине и ширине вальки переходящие в слабозавитой боб или кольцо. Допускается незначительное количество гревок Недостаточно густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плоские вальки и гревки, переходящие в ласы |

Продолжение табл. 5

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|--|-----------|---|
| Каракуль чистопородный крашеный | Пятый | Недостаточно густой, слaboшелковистый, слабоблестящий Завитки: недостаточно упругие, узкие, короткие вальки иногда вперемежку с гравками, переходящие в кольцо или горошек. Завитки в основном мелкие |
| | Шестой | Густой или недостаточно густой, слaboшелковистый, недостаточно блестящий. Завитки: недостаточно плотные узкие и средние гравки или такие же завитки вперемежку с неполнозавитыми вальками, переходящие в гравки и ласы или крупные широкие гравки по всей площади |
| | Седьмой | Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий. Завитки: плоские вальки и гравки, переходящие в ласы |
| | Восьмой | Густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий, несколько пересший. Завитки недостаточно плотные, средние по ширине короткие вальки, переходящие в средний боб, гравки или кольцо, а также недостаточно плотный боб по всей площади |
| | Девятый | Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: слабоупругие или рыхлые, средние слабозавитые вальки и бобы, переходящие в кольца |
| | Десятый | Густой, шелковистый или малошелковистый, блестящий или слегка стекловидноблестящий Завитки: широкие несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами или широкими гравками, переходящие в короткие гравки и придавленные бобы |
| | Первый | Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: слабоупругие гравки разных размеров, переходящие в расплетистые гравки, ласы |
| | Второй | Густой или недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: рыхлые широкие, короткие вальки, разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца |
| | Третий | Грубый, матовый. Завитки: разной упругости кольца, горошек и штопор, переходящие в мелкие кольца и штопор |
| | Четвертый | Густой, малошелковистый, стекловидноблестящий. Завитки: средние по длине и ширине упругие вальки или такие же вальки в преобладающем количестве вперемежку с гравками, переходящие в короткие вальки, средние бобы и гравки |

11 Каракуль-метис черный крашеный

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|---|-----------|--|
| Каракуль-метис черный крашеный | Четвертый | Малогустой, малошелковистый, слабоблестящий Завитки короткие вальки иногда вперемежку с плоскими гравками, переходящие в ласы Рисунок недостаточно отчетлив |
| | Пятый | Менее густой, грубоватый, слабоблестящий Завитки широкие или средние по ширине, малоплотные вальки и гравки, переходящие в гравки и ласы |
| | Шестой | Недостаточно густой, слабошелковистый, матовый или стекловидноблестящий Завитки широкие плоские вальки и гравки, переходящие в расплывчатые плоские вальки и ласы Рисунок неотчетлив |
| | Седьмой | Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий, слегка переросший Завитки недостаточно плотные средние и крупные бобы, переходящие в кольца |
| | Восьмой | Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий Завитки малоупругие или рыхлые крупные и средние бобы, переходящие в кольца |
| | Первый | Грубоватый, переросший, стекловидноблестящий или матовый Завитки крупные и средние по величине бобы, переходящие в средние и мелкие ласы |
| | Второй | Густой, стекловидноблестящий, слегка переросший Завитки широкие несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами, переходящие в широкие гравки и придавленные бобы |
| | Третий | Недостаточно густой, грубый, слaboшелковистый, матовый, слегка переросший Завитки рыхлые бобы, кольца по всей площади изделия |
| | Первый | Недостаточно густой, грубоватый, матовый Завитки мелкие бобы, штопор и кольца, переходящие в горошек |
| | Второй | Густой, шелковистый, блестящий Завитки разной длины и ширины вальки, бобы с незначительным количеством гравок или плотные широкие вальки в преобладающем количестве с незначительным количеством гравок и бобы, или в преобладающем количестве гравки, или ребристые вальки вперемежку с полукруглыми вальками, или плоские вальки различной длины |
| 12 Каракуль чистопородный светло-серый, серый, темно-серый, черно-серый | Третий | Густой и недостаточно густой, малошелковистый слабоблестящий Завитки слaboупругие разных размеров вальки, бобы, гравки, а также упругие крупные и средние кольца по всей площади изделия |
| | Первый | Густой и недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый Завитки рыхлые разных размеров бобы, гравки и кольца, а также плоские короткие вальки вперемежку с ласами или расплетистые гравки, кольца, горошек и ласы, рыхлые кольца или штопорообразные завитки |
| 13 Каракуль чистопородный, цветной окраски «сур» | Первый | Густой, малошелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской «сур» Завитки плотные упругие разной длины и ширины вальки, бобы с незначительным количеством гравок, или плотные разной ширины и длины гравки, или гравки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками, или длинные плоские вальки, разной ширины, переходящие в короткие плоские вальки, или плоские вальки вперемежку с плоскими гравками |
| | Второй | Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравненной окраской «сур» Завитки недостаточно плотные разных размеров вальки, бобы, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек и ласы, а также гравки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками или различной ширины и длины плоские вальки и гравки |

Продолжение табл. 5

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|---|--------|--|
| окраски «сур» | Третий | Недостаточно густой, слабошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый с четко выраженной и уравненной окраской «сур». Завитки плоские короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца и ласы, или мелкие кольца и штопорообразные завитки по всей плошади изделия |
| | Первый | Густой и менее густой, шелковистый, блестящий. Завитки крупного и среднего размера, плотные и недостаточно плотные, полукруглые плоские и ребристые вальки вперемежку с гравиками или средние и крупные плотные бобы, переходящие в недостаточно плотные бобы или гравики |
| | Второй | Густой, шелковистый, блестящий или недостаточно густой, шелковистый, блестящий. Завитки слабоупругие вальки, бобы, гравики, плоские вальки, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, ласы. Допускаются упругие средние кольца по всей плошади изделия |
| | Третий | Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий. Завитки рыхлые разных размеров бобы, гравики и кольца, а также короткие плоские вальки вперемежку с ласами, переходящими в расплетистые гравики, кольца, ласы. Мелкие рыхлые кольца или штопорообразные завитки по всей плошади изделия |
| | Первый | Густой, шелковистый и недостаточно шелковистый, блестящий. Завитки: разной длины и ширины плотные вальки, иногда вперемежку с гравиками, длинные и средние плоские вальки и гравики, крупные и средние плотные бобы, переходящие в слабозавитые бобы и гравики |
| | Второй | Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки разной ширины короткие вальки, плоские вальки или бобы разного размера, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, гравики и ласы упругие крупные и средние кольца по всей плошади |
| | Третий | Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки рыхлые, плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, расплетистые кольца или ласы, мелкие кольца или штопорообразные завитки по всей плошади |
| | Первый | Густой, малошелковистый, грубоватый, слабо- или стекловидноблестящий. Завитки: упругие или менее упругие разной длины и ширины вальки, иногда вперемежку с гравиками; гравики или недостаточно упругие плоские вальки, или плотные бобы, переходящие в более плоские вальки или слабозавитые бобы, или короткие гравики |
| | Второй | Густой или недостаточно густой, малошелковистый, грубоватый, слабо- или стекловидноблестящий. Завитки недостаточно плотные разной ширины и длины вальки, бобы, переходящие в рыхлые бобы или кольца, короткие плоские вальки, переходящие в более плоские вальки, затем в мелкие бобы, горошек, ласы; плотные крупные и средние кольца по всей плошади |
| | Третий | Недостаточно густой, грубый, стекловидноблестящий или матовый. Завитки: рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор, слабо выраженный муаристый рисунок, переходящий в ласы |
| 15 Каракуль-метис цветной некрашеный и крашеный | Первый | Густой, менее шелковистый, блестящий или слабоблестящий, слегка переросший. Завитки: вальки разных размеров, иногда вперемежку с гравиками; плотные крупные или средние бобы, переходящие в слабозавитые бобы или гравики |
| 15 Каракуль чистопородный крашеный в коричневый цвет под «сур» и цветные тона | | |

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|--|--------------------------|--|
| крашенный в коричневый цвет под «сур» и цветные тона | Второй | Недостаточно густой, малошелковистый и слабоблестящий. Завитки короткие вальки разной ширины, плоские вальки или разного размера бобы, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, гривки и ласы, упругие кольца по всей площади |
| | Третий | Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки рыхлые, плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца или ласы |
| (Измененная редакция, Изм. № 5). | | |
| 16 Каракульча чистопородная и метисная некрашеная и крашеная каракуль-каракульча | Первый | Из чистопородных шкурок — шелковистый, блестящий, из метисных — грубоватый со стекловидным блеском |
| | Второй | Завитки узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 75 % площади изделия |
| | Третий | Завитки узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади изделия |
| каракульча | Первый | Завитки узкие, упругие вальки и узкие гривки вперемежку с муаристым рисунком менее чем на 50 % площади изделия |
| | Второй | Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 75 % площади изделия |
| | Третий | Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 50 % площади изделия |
| голяк | Первый | Ясно выраженный муаристый рисунок менее чем на 50 % площади изделия или с недостаточно выраженным расплывчатым муаристым рисунком по всей площади изделия |
| | Второй | С едва заметным муаристым отливом |
| | Третий | Без муаристого отлива |
| 17 Шкурки козлят | Редкий | Редкий |
| | Первый (короткошерстные) | Низкий, стекловидноблестящий или матовый, муаристый или гладкий длиной не более 4 см |
| | Второй (длинношерстные) | Длинный, стекловидноблестящий или матовый длиной более 4 см |
| 18 Шкурки колонка некрашеные и крашеные мягковолосые | Первый | Полноволосый, шелковистый, блестящий, с высокой частой остью и густым пухом |
| | Второй | Менее полноволосый, шелковистый, блестящий, с недостаточно развитившимся остью и пухом |
| грубошерстные | Третий | Половолосый, с низкими остью и пухом |
| | Первый | Полноволосый, грубоватый, блестящий, с частой остью и густым пухом |
| | Второй | Менее полноволосый, грубоватый с недостаточно развитившимся остью и пухом |
| 19 Шкурки солонгоя некрашеные и крашеные | Третий | Половолосый, грубый, с низкими остью и пухом |
| | Первый | Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом |
| | Второй | Половолосый, с низкими остью и пухом |
| (Измененная редакция, Изм. № 5). | | |
| 20 Шкурки морского котика некрашеные и крашеные. шипаные | Первый | Пух густой и шелковистый |
| | Второй | Пух менее густой и шелковистый |

Продолжение табл. 5

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|---|----------------------------|---|
| нешипаные | Первый Второй Третий | Плотный, ровный Менее плотный Половолосый, ость и пух редкие |
| 21 Шкурки дикой кошки некрашеные и крашеные | Первый Второй Третий | Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом Половолосый, с низкими остью и пухом |
| 22 Шкурки домашней кошки некрашеные и крашеные нестриженые | Первый Второй Третий | Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недоразвившейся остью и редким пухом Половолосый, с низкой остью и редким пухом |
| 23 Шкурки кролика некрашеные и крашеные нестриженые | Первый Второй Третий | Полноволосый, с развивающимися остью и пухом Менее полноволосый с недоразвившимися остью и пухом, а также незначительно перезрелый Половолосый, с низкими остью и пухом |
| стриженые | Первый Второй | Полноволосый, с частой остью и пухом Редковатый, с менее частой остью |
| стриженые с удаленной остью | Первый Второй | Полноволосый, с шелковистым ровным пухом Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом |
| 24 (Исключен, Изм. № 5). | Первый | Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом |
| 25. Шкурки куницы, ки- дуса и харзы некрашеные | Второй | Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом |
| 26. Шкурки ласки: некрашеные белые | Третий | Половолосый, с низкими остью и пухом |
| светло-коричневые | Первый Второй | Полноволосый, с частой остью и густым пухом, чисто белого цвета Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом, с наличием незначительной бусости |
| крашеные | Первый Второй | Полноволосый, с частой остью и густым пухом светло-коричневой окраски Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом, по цвету темнее, чем в первом сорте Полноволосый, с частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недоразвившимися остью и пухом |
| 27 Шкурки лисицы крас- ной, лисицы-крестовки, лиси- цы-сиводушки, корсака не- крашеные и крашеные: | Первый Второй Третий | Полноволосый, с частой ровной остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися кроющим волосом и пухом Половолосый, с низким кроющим волосом и низким редковатым пухом |
| нестриженые | Первый Второй | Густой, плотный по всей площади Менее плотный или редковатый |
| стриженые | Первый Второй | |

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|--|----------------------------|--|
| 28. Шкурки лисицы серебристо-черной, серебристо-черной беломордой, платиновой, платиново-беломордой, снежной и черно-бурой некрашеные и крашеные | Первый Второй Третий | Полноволосый, с развивающимся направляющим и оственным волосом и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развивающимся направляющим, оственным и пуховым волосом Половолосый, с низким направляющим, оственным и пуховым волосом |
| (Измененная редакция, Изм. № 5). | | |
| 29. Шкуры медвежат лесных некрашеные | Первый Второй Третий | Полноволосый, с высокой частотой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развивающимся остью и пухом Половолосый, с низкими остью и пухом |
| 30. (Исключен, Изм. № 5). | | |
| 31. Шкуры морского зверя меховые некрашеные и крашеные белек | Первый Второй | Густой, шелковистый, блестящий, мягкий, крепко сидящий Менее густой, матовый, состоящий из ости и пуха с подрастающим вторичным волосом |
| хохлаченок | Первый | Густой, ровный, крепко сидящий, блестящий |
| лахтаченок | Первый | Мягкий, плотный, крепко сидящий |
| серка и сиварь | Первый | Низкий, гладкий, блестящий, состоящий из пуха и ости |
| тюлень-нерпа | Первый | Низкий, ровный, блестящий, плотный с грубой остью, прилегающей к кожевой ткани, почти без пуха |
| 32. Шкурки норки | Первый Второй Третий | Полноволосый, развивающийся, блестящий, с густыми остью и пухом Менее полноволосый, блестящий, с недоразвивающимся остью и пухом Половолосый, ровный, густой, блестящий (из шкурок вольной норки) |
| 33. Шкурки нутрии некрашеные и крашеные: | | |
| нестриженые | Первый Второй | Полноволосый, с блестящей остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развивающимся остью и пухом или менее густой, начавший редеть |
| стриженые | Первый Второй | Густой с частотой остью и плотным пухом Менее густой с поредевшими остью и пухом |
| с удаленной остью | Первый Второй | Пух густой, шелковистый Пух менее густой и шелковистый |
| (Измененная редакция, Изм. № 5). | | |
| 34. Овчина меховая: | | |
| тонкорунная | Первый Второй | Густой, мягкий, шелковистый, однородный, состоящий из пуховых волос Менее густой, мягкий, шелковистый, однородный, состоящий из пуховых волос |
| полутонкорунная | Первый Второй | Густой, менее мягкий, шелковистый, однородный. Допускается небольшое количество оственных волос Менее густой, менее мягкий, однородный с наличием небольшого количества оственных волос |
| полугрубая | Первый Второй | Густой, неоднородный, прямой или муаристый с преобладанием пуховых и промежуточных волос Менее густой, неоднородный, прямой или муаристый |

П р и м е ч а н и е. Допускается слабовыраженная муаристость на изделиях из тонкорунных овчин и нерасплетистая муаристость на изделиях из полутонкорунных овчин.

Продолжение табл. 5

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|--|--------|---|
| 35. Овчина шубная некрашеная или крашеная облагороженная и необлагороженная: | | |
| русская | Первый | Неоднородный, густой с содержанием значительного количества пухового волоса |
| степная | Второй | Неоднородный, менее густой |
| | Первый | Неоднородный, густой, состоящий из пуховых и различной степени грубых остьевых волос |
| | Второй | Неоднородный, менее густой, состоящий из пуховых и в различной степени грубых остьевых волос |
| монгольская | Первый | Неоднородный, густой, с наличием большого количества очень тонкого пуха, с грубой прямой остью |
| | Второй | Неоднородный, менее густой, с наличием очень тонкого пуха, с грубой прямой остью |
| 36. Шкурки ондатры: нестриженые некрашеные и крашеные | Первый | Полноволосый, с высокой, блестящей, упругой, частой остью и густым пухом |
| | Второй | Менее полноволосый и блестящий, недостаточно развившийся или рослый, начавший редеть волосяной покров |
| | Третий | Недостаточно блестящий со слаборазвитыми остьюю и пухом или редковолосый с наличием подрастающих волос |
| некрашеные | Первый | Полноволосый, с шелковистым ровным густым пухом |
| стриженые с удаленной остьюю крашеные | Второй | Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом |
| 37. Шкурки песца белого некрашеные, отбеленные и крашеные | Первый | Полноволосый, с развивающимся направляющим и оственным волосом и густым пухом |
| | Второй | Менее полноволосый, с недостаточно развивающимся направляющим, оственным и пуховым волосом |
| | Третий | Половолосый, с низким направляющим, оственным и пуховым волосом. Допускается наличие значительного количества бусой ости, пух синеватый |

П р и м е ч а н и е. В первом и втором сорте изделий допускается незначительное количество редко разбросанной бусой ости и легкая синеватость пуха у основания волос.

| | | |
|---|--------|---|
| 38. Шкуры песца голубого | Первый | Полноволосый, с развивающимся направляющим и оственным волосом и густым пухом |
| | Второй | Менее полноволосый, с недостаточно развивающимся направляющим, оственным и пуховым волосом |
| 39. Шкуры рыси некрашеные | Первый | Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом |
| | Второй | Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися остьюю и пухом |
| | Третий | Половолосый, с низкой остью и пухом |
| 40. Шкуры росомахи некрашеные | Первый | Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом |
| | Второй | Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися остьюю и пухом |
| | Третий | Половолосый, с низкими остьюю и пухом |
| 41. Шкурки собак: нестриженые некрашеные и крашеные | Первый | Рослый или средней высоты, с частой остью и густым пухом |
| | Второй | Низкий, не вполне отросший, густой, с частой, но короткой остью, густым, но низким пухом или грубый длинный |

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|--|----------------------------|---|
| стриженые крашеные обычной и особой обработки | Первый Второй | Густой, плотный Менее густой |
| 42. Шкурки соболя некрашеные и крашеные (Измененная редакция, Изм. № 5). | Первый Второй | Полноволосый, с высокой, блестящей частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом |
| 43. Шкурки сурка и тарбагана некрашеные и крашеные | Первый Второй Третий | Полноволосый, с ровной частой остью и густым пухом Менее полноволосый, недоразвитый с невысокой остью Половолосый, с низкой остью и редким пухом, с остатками неперелинявшегося волоса |
| 44. Шкурки суслика-лесчаника некрашеные и крашеные | Первый Второй | Густой, ровный Редковатый, низкий |
| 45. Шкурки хоря клеточного разведения и добытого охотой некрашеные и крашеные | Первый Второй Третий | Полноволосый, с высокой, частой блестящей остью и густым пухом Менее полноволосый, с недоразвитившимися остью и пухом Половолосый, с низкими, наполовину развитившимися остью и пухом |
| П р и м е ч а н и е. На изделия из шкурок хоря-перевязки и хоря клеточного разведения третий сорт не распространяется. | | |
| (Измененная редакция, Изм. № 5). | | |
| 46. Шкурки ягнят (лямка): нестриженые некрашеные и крашеные | Первый Второй | Плотный, однородный, мягкий или с плотным пухом и частой прямой остью, неперосший, или плотный с колчатаими или горошковидными завитками, или с муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади изделия Однородный, менее плотный, низкий или с менее плотным пухом и редкой прямой остью, или со слаборазвитыми колчатаими и горошковидными завитками, или муаристым рисунком менее чем на 50 % площади изделия |
| стриженые некрашеные и крашеные | Первый Второй | Плотный, однородный, мягкий, с небольшим количеством остьевых волос Редкий, неоднородный, с наличием значительного количества ости |
| 47. Шкурки ягнят некрашеные и крашеные: мерлушка нестриженая | Отборный | Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: слабо оформленные плотные вальковатые, переходящие в плотные бобистые |
| мерлушка нестриженая | Крупнозавитковый 1 | Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: крупные, слабые вальковатые или не переросшие крупные и средние бобистые, или крупные и средние плотные колчатае |
| мерлушка нестриженая | Крупнозавитковый 2 | Мягкий или полумягкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: слабозавитые, расплетистые бобистые или крупные и средние колчатае, или крупные и средние колчатае, переходящие в завитки неопределенной формы |
| | Мелкозавитковый 1 | Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий. Завитки: мелкие, плотные колчатае и горошковидные или слабые бобистые |

Продолжение табл. 5

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|--|-------------------|---|
| мерлушка нестриженая | Мелкозавитковый 2 | Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: средние и мелкие рыхлые кольчатые, штопорообразные или горошковидные |
| | Гладкий 1 | Грубый или грубоатый, стекловидноблестящий. Завитки: крупные высокие ласовидные или крупные придавленные бобистые, переходящие в прямой волос |
| | Гладкий 2 | Грубый, матовый с гладким или слегка муаристым волосяным покровом |
| | Меховой | Переросший, с длиной волоса более 4 см. Завитки: расплетистые или крупные кольчатые или гладкий волос |
| стриженая | Первый | Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок не менее чем на 25 % площади изделия |
| | Второй | Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок менее чем на 25 % площади или гладкий по всей площади изделия |
| клям | Первый | С муаристым рисунком или с неоформившимися гравками не менее чем на 50 % площади изделия |
| | Второй | с муаристым рисунком или неоформившимися гравками менее чем на 50 % площади изделия |
| муаре | Первый | С муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади изделия |
| | Второй | С муаристым рисунком менее чем на 50 % площади изделия |
| голяк | Первый | Очень низкий с едва заметным муаристым отливом |
| 48. Шкурки ягнят смушковых пород некрашеные и крашеные | Первый | Слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий. Завитки: разные по длине и ширине вальки, переходящие в разной величины бобы или крупные и средние бобы, переходящие в менее плотные бобы или упругие кольца, или плоские вальки вперемежку с гравками разной длины и ширины Для смушки серых окрасок допускаются упругие крупные или средние кольца |
| | Второй | Слабоблестящий или стекловидноблестящий. Завитки: недостаточно упругие крупные и средние бобы, переходящие в рыхлые бобы, упругие крупные или средние кольца, или разной длины и ширины плоские вальки, переходящие в ласы, или гравки и упругие или средние кольца по всей площади. Для смушки серых окрасок допускаются упругие мелкие кольца и горошек |
| | Третий | Стекловидноблестящий или матовый. Завитки: рыхлые, крупные и средние бобы и кольца или мелкие кольца, горошек, штопор или волнистый волосяной покров. Допускается прямой волос |
| 49. Шкурки ягнят трясок и сак-сак некрашеные и крашеные: | | |
| нестриженые | Первый | Густой, упругий, шелковистый, состоящий из косичек штопорообразной извитости или рыхлых кольцевидных завитков |
| | Второй | Менее густой, расплетистый и менее упругий |
| стриженые | Первый | Густой, прямой или муаристый |
| | Второй | Менее густой или редковатый |

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|--|--|--|
| 50. Яхобаб некрашеный и крашеный: чистопородный каракульский и метисный | Первый Второй Третий Первый Второй | Из чистопородных шкурок — шелковистый, блестящий; из метисных — менее шелковистый, стекловидноблестящий или слабоблестящий Средние или короткие вальки, переходящие в бобы, или крупные или средние бобы, переходящие в кольца Крупные или средние рыхлые бобы, переходящие в кольца, или средней величины кольца Расплетистые разных типов завитки, горошек, штопор или ласы Мягкий, слабоблестящий или матовый с крупными переросшими бобами, кольцами, штопором или крупными ласами Матовый, волнистый |
| 51 Лапы и полулапы некрашеные и крашеные: каракуля | Первый Второй Третий Первый Второй Третий Первый Второй | Шелковистый, блестящий, с разной формы плотными завитками или с низким муаристым рисунком Менее шелковистый и менее блестящий, с рыхлыми крупными завитками или волнистый, приподнятый Матовый, гладкий, приподнятый Блестящий, низкий, гладкий или волнистый Менее блестящий, приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый Матовый, переросший, рыхлый Низкий, гладкий или волнистый Приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый |
| смушки | Первый Второй Третий Первый Второй Третий Первый Второй | Низкий, гладкий или волнистый Переросший, гладкий или волнистый |
| яхобаба | Первый Второй | |
| мерлушка | Первый Второй | |
| П р и м е ч а н и е. Изделия из лап и полулап от других видов меха по сортам не подразделяют. | | |
| 52. Шейные части каракуля чистопородного крашеного | Первый Второй Третий | Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные вальки, бобы и гравики Недостаточно густой, малошелковистый, блестящий или слабоблестящий. Завитки: рыхлые вальки, бобы, гравики, плотные кольца, небольшие ласы Недостаточно густой, малошелковистый, матовый, грубоватый. Завитки: рыхлые кольца, горошек, штопорообразные завитки, ласы, деформированные завитки |
| 53. Шейные части каракуля чистопородного серого и цветного | Первый Второй Третий | Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гравики, а также упругие крупные и средние кольца Густой и недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: рыхлые разных размеров бобы, гравики; слабоупругие кольца, плотный горошек Густой и недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки: расплетистые бобы и кольца, слабозавитой горошек, штопорообразные завитки |
| 54. Шейные части каракуля-метиса некрашеного цветного и крашеного | Первый Второй Третий | Густой, стекловидноблестящий. Завитки: плотные бобы, кольца Недостаточно густой, слабоблестящий или матовый. Завитки: слабозавитые бобы, рыхлые кольца, горошек Недостаточно густой, матовый, грубый. Завитки: слабозавитые кольца и горошек, штопорообразные и деформированные завитки |

Продолжение табл. 5

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|---|--------|---|
| 55 Пластины из скорняжного лоскута каракуля, смушки некрашеные и крашеные | Первый | Блестящий, густой, с завитками различной формы, плотности и муаристости |
| | Второй | Недостаточно густой, с завитками различной формы и ласами |
| 56 Хвосты от шкурок куницы, лисицы, песца, соболя, норки, енота | Первый | Полноволосый, высокий и густой |
| | Второй | Менее полноволосый, менее высокий и густой |

П р и м е ч а н и я

1 Воротники, манжеты и отделки, изготовленные из каракуля сортов У, УУ, УУУ, сортируют по состоянию волосяного покрова и относят к соответствующему сорту

2 Из каракуля сортов УУ, УУУ изготавливают только отделки

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4, 5).

2.16 В зависимости от пороков воротники, манжеты и отделки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Т а б л и ц а 6

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Наименование пороков | Группа пороков | | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------|-----------|
| | | первая | вторая | третья | четвертая |
| 1 Беличьи хребтики и черева | Швы общей длиной к длине каждой пластинки | До 0,75 | 0,76—1,50 | 1,51—2,50 | 2,51—3,50 |
| | Битость ости на каждом хребтике, % | Не допускается | До 3,00 | 3,1—10,0 | 10,1—15,0 |
| 2 Шкурки бобра речного, выдры, котика морского | Швы общей длиной к длине изделия | До 0,50 | 0,51—1,00 | 1,01—1,50 | 1,51—2,00 |
| | Заметный неудаленный остьевой волос (для изделий с удаленной остью) | Не допускается | Не допускается | Допускается | — |
| 3 Шкурки волка, собаки, шакала | Швы общей длиной к длине изделия | До 0,75 | 0,76—1,00 | 1,01—1,50 | 1,51—2,00 |
| | Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % | Не допускается | До 10,0 | 10,1—25,0 | 25,1—50,0 |
| | Битость ости общей площадью к площади изделия, % | То же | До 10,0 | 10,1—15,0 | 15,1—20,0 |
| 4 Шкурки выхухоля, горностая и ласки | Швы общей длиной к длине каждой пластины | До 0,75 | 0,76—1,50 | 1,51—2,00 | 2,01—3,0 |
| | Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % | До 15,0 | 15,1—25,0 | 25,1—40,0 | 40,1—60,0 |
| | Битость ости общей площадью к площади изделия, % | Не допускается | До 3,0 | 3,1—5,0 | 5,1—10,0 |
| 5 Шкурки бурундук, крота, крысы водяной, сони-полочка, суртика обыкновенного, хомяка | Швы общей длиной к длине каждой пластины | До 0,5 | 0,51—1,0 | 1,01—1,5 | — |
| | Битость ости, сквозной волос, невылинявший волос общей площадью к площади изделия, % | Не допускаются | До 15,0 | 15,1—25,0 | 25,1—40,0 |
| | Вихры на каждой пластинке | То же | 1 | 2—3 | 4—5 |

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Наименование пороков | Группа пороков | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | первая | вторая | третья | четвертая |
| 6 Шкурки енота | Швы общей длиной к длине изделия Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % Деформированный волос, битость ости (для шкурок нестриженых) общей площадью к площади изделия, % | До 0,75 До 5,0 Не допускаются | 0,76—1,00 5,1—10,0 До 10,0 | 1,01—1,50 10,1—25,0 10,1—15,0 | 1,51—2,00 25,1—50,0 15,1—20,0 |
| 7 Шкурки зайца-беляка | Швы общей длиной к длине каждого хребтика Битость ости общей площадью к площади изделия, % | До 0,75 Не допускается | 0,76—1,50 Не допускается | 1,51—2,50 До 3,0 | 2,51—3,50 3,1—10,5 |
| 8 Каракуль и смушка | Швы общей длиной к длине изделия | До 1,00 | 1,01—2,00 | 2,01—3,00 | — |
| 8а Каракуль чистопородный серый и цветной некрашеный и каракуль чистопородный, крашенный в цветные тона | Изреженное расположение завитков | Не допускается | Не допускается | Допускается | — |
| (Измененная редакция, Изм. № 5). | | | | | |
| 9 Шкурки козлика, каракульча, каракуль-каракульча | Швы общей длиной к длине изделия | До 1,00 | 1,01—2,00 | 2,01—3,00 | 3,01—4,00 |
| 10 Шкурки колонка и солонгоя | Швы общей длиной к длине изделия Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % Деформированный волос у крашеных шкурок общей площадью к площади изделия, % Поредение ости | До 0,75 Не допускается То же » | 0,76—1,50 До 5,0 До 10,0 Не допускается | 1,51—2,50 5,1—10,0 10,1—25,0 Допускается | 2,51—3,50 10,1—15,0 25,1—50,0 — |
| 11 Шкурки дикой кошки, рыси | Швы общей длиной к длине изделия Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % Поредение волосяного покрова | До 0,75 До 1,0 Не допускается | 0,76—1,50 1,1—5,0 Не допускается | 1,51—2,50 5,1—10,0 Легкое поредение | 2,51—3,50 10,1—20,0 Заметное поредение |
| 12 Шкурки кролика, домашней кошки | Швы общей длиной к длине каждой пластинки Сквозной волос Деформированный волос, битость ости общей площадью к площади изделия, % Заметный неудаленный остевой волос для шкурок с удаленной остью общей площадью к площади изделия, % | До 0,5 Не допускается То же | 0,51—1,0 Не допускается До 5,0 | 1,1—1,75 Допускается 5,1—10,0 | 1,76—2,5 — 10,1—15,0 |
| 13 Шкурка куницы, кидуса, харзы | Швы общей длиной к длине изделия Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % Деформированный волос, битость ости общей площадью к площади изделия, % Поредение волосяного покрова | До 0,75 Не допускается То же » | 0,76—1,50 До 5,0 До 5,0 Легкое поредение | 1,51—2,50 5,1—10,0 5,1—10,0 Заметное поредение | 2,51—3,50 10,1—15,0 10,1—15,0 — |

Продолжение табл. 6

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Наименование пороков | Группа пороков | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| | | первая | вторая | третья | четвертая |
| 14 Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиво-душки и корсака | Швы общей длиной к длине изделия Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % Битость ости общей площадью к площади изделия, % Поредение ости | До 1,00 Не допускается То же » | 1,00–2,00 До 10,0 До 5,0 Легкое поредение | 2,01–3,00 10,1–25,0 5,1–10,0 Заметное поредение | 3,01–4,00 25,1–50,0 10,1–20,0 — |
| 15 Шкурки лисицы серебристо-черной, серебристо-черной беломордой, платиновой, снежной, платиново-беломордой и чернобурой | Швы общей длиной к длине изделия Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % Битость ости общей площадью к площади изделия, % Поредение ости | До 0,75 Не допускается То же До 1,00 | 0,76–1,00 До 5,0 1,01–3,0 Легкое поредение 1,01–5,00 | 1,01–1,50 5,1–10,0 3,01–20,0 Заметное поредение Св 5,00 | 1,51–2,00 10,1–20,0 20,01–50,0 — |
| 16 Шкурки медвежат лесных | Черные пятна общей площадью к площади изделия из шкурок снежных лисиц, % | До 1,00 | — | — | — |
| 17 Шкуры морского зверя | Швы общей длиной к длине изделия Прострочка, сквозной волос, деформированный волос общей площадью к площади изделия, % | До 1,25 До 0,75 До 5,0 | — 0,76–1,00 5,1–10,0 | 1,26–2,00 1,01–1,50 10,1–20,0 | 2,01–3,00 1,51–2,00 20,1–30,0 |
| 18 Шкурки норки некрашеные и крашеные | Швы общей длиной к длине изделия Сквозной волос общей площадью к площади изделий, % Битость ости общей площадью к площади изделий, % Поредение ости | До 0,75 Не допускается То же До 10,0 | 0,76–1,00 До 3,0 1,1–5,0 Не допускается 10,1–20,0 | 1,01–1,50 3,1–6,0 5,1–10,0 Легкое поредение 20,1–30,0 | 1,51–2,00 6,1–10,0 10,1–25,0 — |
| | Четко выраженная закрученность вершин кроющих волос, общей площадью к площади изделий из шкурок клеточной норки, % Осветленная окраска волосянного покрова до светло-коричневой на изделиях из темно-коричневых шкурок клеточной норки | Не допускается | Допускается | — | — |
| | Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки белой, «сапфировой», «голубой ирис» и гомоголубой | То же | Слегка желтоватый | Желтоватый | Желтый |
| | Нежелательный оттенок меха шкурок норки «алеутской» и серебристо-голубой | » | Коричневатый | Коричневый | — |
| | Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки «паломино», розовой, «жемчужной», янтарь-сапфировой («хоуп») и гомокоричневой | » | Оранжевый и ярко-оранжевый однотонный | Оранжевый и ярко-оранжевый неоднотонный | — |
| | Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки «топаз», «пастель», гомокоричневой и темно-коричневой | Не допускается | Буро-желтый | — | — |

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Наименование пороков | Группа пороков | | | |
|--|--|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | первая | вторая | третья | четвертая |
| 19 Шкурки нутрии | Швы общей длиной к длине изделия | До 0,5 | 0,51—1,50 | 1,51—2,50 | 2,51—3,50 |
| | Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % | До 3,0 | 3,1—10,0 | 10,1—20,0 | 20,1—40,0 |
| | Заметный неудаленный остьевой волос (для шкурок с удаленной остью) | Не допускается | Не допускается | Допускается | — |
| 20 Овчина меховая и шубная | Швы общей длиной к длине изделия | До 0,50 | 0,51—1,00 | 1,01—1,50 | 1,51—2,00 |
| | Общая длина швов к длине каждой пластиинки | До 0,75 | 0,76—1,25 | 1,26—2,00 | 2,01—2,75 |
| 21 Шкурки ондатры | Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % | Не допускается | До 15,0 | 15,1—30,0 | — |
| | Битость ости общей площадью к площади изделия, % | To же | До 3,0 | 3,1—5,0 | 5,1—10,0 |
| | Заметный неудаленный остьевой волос (для шкурок с удаленной остью) | » | Не допускается | Допускается | — |
| | Швы общей длиной к длине изделия | До 0,75 | 0,76—1,00 | 1,01—1,50 | 1,51—2,00 |
| 22 Шкурки песца | Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % | Не допускается | До 1,0 | 1,1—10,0 | 10,1—25,0 |
| | Желтизна волосяного покрова общей площадью к площади изделия, % | To же | До 3,0 | 3,10—6,0 | 6,10—10,0 |
| | Битость ости общей площадью к площади изделия, % | » | До 5,0 | 5,10—10,0 | 10,10—15,0 |
| | Поредение ости | » | Легкое поредение | Заметное поредение | — |
| 23 Шкурки росомахи | Швы общей длиной к длине изделия | До 0,75 | 0,76—1,00 | 1,01—1,50 | 1,51—2,00 |
| | Поредение ости | Не допускается | Легкое поредение | Заметное поредение | — |
| 24 Шкурки соболя | Швы общей длиной к длине изделия | До 0,50 | 0,51—1,00 | 1,01—1,50 | 1,51—2,00 |
| | Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % | Не допускается | До 5,0 | 5,1—10,0 | 10,1—15,0 |
| | Деформированный волос общей площадью к площади изделия, % | To же | Не допускается | До 10,0 | 10,1—25,0 |
| | Поредение остьевого волоса | » | To же | Легкое поредение | Заметное поредение |
| 25 Шкурки сурка и тарбагана | Швы общей длиной к длине изделия | До 0,75 | 0,76—1,50 | 1,51—2,50 | 2,51—3,50 |
| | Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % | До 5,0 | — | 5,1—30,0 | 30,0—55,0 |
| | Вихры, шт | Не допускаются | Не допускаются | 1—2 | 3—4 |
| 26 Шкурки суслика-песчаника | Швы общей длиной к длине изделия | До 0,75 | 0,76—1,50 | 1,51—2,50 | — |
| | Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % | Не допускается | До 15,0 | 15,1—30,0 | 30,1—40,0 |
| | Вихры, шт | To же | Не допускаются | 1—2 | 3—4 |
| | Поредение ости | » | Не допускается | Заметное поредение | Сильное поредение |

Продолжение табл. 6

| Наименование шкурок и их частей в изделиях | Наименование пороков | Группа пороков | | | |
|---|---|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| | | первая | вторая | третья | четвертая |
| 27 Шкурки хоря клеточного разведения и добытого охотой | Швы общей длиной к длине изделия | До 0,75 | 0,76—1,50 | 1,51—2,00 | 2,01—3,00 |
| | Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % | Не допускается | До 5,0 | 5,1—10,0 | 10,1—25,0 |
| | Битость ости, деформированный волос общей площадью к площади изделия, % | То же | До 1,0 | 1,1—5,0 | 5,1—10,0 |
| | Поредение волосяного покрова | » | Легкое поредение | Заметное поредение | — |
| (Измененная редакция, Изм. № 5). | | | | | |
| 28 Трясок и сак-сак яхобаб, мерлушка, муаре, клям, голяк, лямка | Швы общей длиной к длине изделия | До 1,00 | 1,01—2,00 | 2,01—3,00 | — |

П р и м е ч а н и я

1 Общую длину швов определяют со стороны кожевой ткани

2 Длину воротника, манжеты и отделки определяют по средней линии изделия

3 При наличии на изделии двух или более двух различных пороков одной группы изделие переводится в следующую низкую группу пороков.

4 Воротники, манжеты и отделки, изготовленные из частей шкурок и скорняжного лоскута каракуля и смушки, по группам пороков не подразделяются

5 В воротниках, манжетах и отделках не учитывают швы, соединяющие отдельные шкурки, половинки изделия, швы, образующиеся при сложных методах раскroя, от вытачек, при вставках на местах пашин, а также швы при вычинке пашин передних облапков, глазных и ушных отверстий

6 Изделия из частей шкурок бобра, выдры, енота, норки, нутрии, ондатры, сурка, превышающих размеры скорняжного лоскута, кроме изделий сложного метода раскroя, имеют качественную оценку 50 %, шкурок белька, волка, лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки, корсака, лисицы серебристо-черной лисицы серебристо-черной беломордой, платиновой, снежной, платиново-беломордой и черно-буровой, песца голубого и белого, нерпы, серки — 30 % от качества изделий из шкурок соответствующего кряжа, группы качества и мягкости, цвета или окраски, группы серебристости, сорта, группы пороков «первая».

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5).

2.17, 2.18. (Исключены, Изм. № 4).

2.19. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» по художественно-эстетическим показателям должны соответствовать образцам (эталонам), утвержденным Художественно-техническим советом в соответствии с ГОСТ 15.007. Утвержденные образцы должны храниться на предприятии-изготовителе.

2.20. Для изготовления изделий улучшенного качества с индексом «Н» должен применяться чистопородный каракуль и каракуль-метис следующих сортов: П, ПП, Е, ЕЕ, ЕА, И, З, Т, Л, ТУ, С.

2.21. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям первого сорта, изделия из чистопородного крашеного каракуля — требованиям первого, второго, третьего и четвертого сортов, изделия из крашеного каракуля-метиса — требованиям первого, второго и третьего сортов; групп «первая» и «вторая» со следующими изменениями:

общая длина швов на изделиях должна быть не более одной его длины, сквозной волос — не более 3 %, деформированный волос или четко выраженная закрученность вершин кроющих волос — не более 5 % от площади изделия.

Другие пороки на изделиях не допускаются.

2.19—2.21. (Измененная редакция, Изм. № 4).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Приемку воротников, манжет и отделок производят партиями. Партией считают количество изделий одного вида меха, оформленных одним документом.

3.2. Проверку на соответствие требований настоящего стандарта подвергают каждое изделие партии.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1 Изделия осматривают на столе в расправлennом виде, проверяют качество волосяного покрова и кожевой ткани, правильность подборки меха и качество швов органолептическим методом

4.2 Определение размеров изделий и пороков на изделиях проводят металлической рулеткой или линейкой с ценой деления 1 мм

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878 со следующими дополнениями

На товарном ярлыке должны быть нанесены обозначения характеристик качества

по сортам (кроме шкурок
мерлушек нестриженой):

первый — 1
второй — 2
третий — 3
четвертый — 4
пятый — 5
шестой — 6
седьмой — 7
восьмой — 8
девятый — 9
десятый — 10

по группам пороков:

первая — 1
вторая — 2
третья — 3
четвертая — 4

Цифровые обозначения характеристик качества по сортам (для мерлушек нестриженой), видам овчин и видам их обработки, кряжам, группам качества или мягкости, группам завитков, цвету или окраске и степени чистоты окраски, группам серебристости должны быть нанесены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на меховые выделанные шкурки, из которых изготовлены изделия

При маркировке изделий из частей, превышающих размеры скорняжного лоскута, в реквизите «группа пороков» должно быть проставлено буквенно обозначение — «К».

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

5.2 (Исключен, Изм. № 1).

Редактор Т П Шашина
Технический редактор Н С Гришанова
Корректор В И Кануркина
Компьютерная верстка В И Грищенко

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95
Уч.-изд. л. 3,00

Сдано в набор 04.09.98
Тираж 155 экз

Подписано в печать 30.09.98
С1178 Зак. 612

Усл. печ. л. 2,79

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102