



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ
ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 26094—84

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

**РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ**

Б. В. Саутин, В. В. Чучаев, Г. Б. Вильман

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 февраля 1984 г.
№ 517**

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Морозова

Сдано в наб. 12.6.
0,25 усл. кр.-отг.

в печать 11.04.84
зд. л. Тир. 16 000

0,25 усл. п. л.
Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопросненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 265

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ**Определение сортности**

Artificial leather for footwear uppers. Grading

**ГОСТ
26094—84**

ОКП 87 1000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 февраля 1984 г. № 517 срок действия установлен**с 01.07.85
до 01.07.90****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на искусственную кожу для верха обуви бытового и специального назначения и устанавливает определение ее сортности.

Стандарт не распространяется на искусственную кожу для верха обуви, изготовленную по заказу Министерства обороны СССР.

Термины и определения, применяемые в стандарте — по ГОСТ 16119—70 и ГОСТ 20840—75.

2. Кожа для верха обуви по художественно-эстетическим показателям должна соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007—81.

3. На кожу устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

4. Сорт кожи определяют по порокам внешнего вида на лицевой поверхности.

5. Пороки внешнего вида подразделяют на местные и распространенные.

5.1. К местным порокам относят:

- царапину;
- замин;
- полосу;
- сдир;
- раковину;
- пятно;
- утолщение;
- вмятину;
- наплыв.



5.2. К распространенным порокам относят:

разнооттеночность;

нечеткость тиснения и печати;

утолщения в разбросанном виде;

киперность;

слеживание ворса (для искусственной замши электростатического метода производства).

Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам пороков, утвержденным в установленном порядке.

6. Оценку местных пороков кожи производят в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах	
		1-го сорта	2-го сорта
Царапина	5 см	2	5
Замин	5 см	2	5
Полоса	10 см ²	1	5
Сдир	10 см ²	Не допускается	2
Раковина	1 см ²	То же	3
Пятно	2 см ²	2	5
Наплыв	2 см ²	Не допускается	2
Утолщение	1 см ²	2	4
Вмятина	3 см ²	2	4

7. Количество местных пороков на условную длину кожи 20 м не должно быть более:

8 — для кожи 1-го сорта;

12 — для кожи 2-го сорта.

При этом количество случаев на 1 м кожи не должно быть более:

1 — для кожи 1-го сорта;

3 — для кожи 2-го сорта.

В коже 1 и 2-го сортов допускается не более одного распространенного порока.

8. При отклонении фактической длины кожи от условной количество местных пороков пересчитывают пропорционально на условную длину кожи.

9. Количество условных вырезов — по ГОСТ 25934—83.

10. Пороки, допускаемые в текстильной основе, при определении сорта кожи не учитывают.

11. Дефектный край при определении сорта не учитывают.

Размер дефектного края — по ГОСТ 25934—83.