



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ОБУВЬ
НОРМЫ ПРОЧНОСТИ
ГОСТ 21463—87

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ОБУВЬ

Нормы прочности

Shoes. Norms for strength

ГОСТ**21463—87**

ОКП 88 0000

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на обувь из кожи, синтетической и искусственной кожи, текстиля и с комбинированным верхом химических, ниточных, шпилечных и комбинированных методов крепления и устанавливает нормы прочности скрепляемых деталей в обуви.

Стандарт не распространяется на обувь для военно-служащих, специальную, спортивную обувь.

2. Прочность ниточных креплений деталей заготовки обуви должна соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

3. Прочность швов деталей заготовки, соединенных клеевым швом или токами высокой частоты (ТВЧ), должна быть не ниже норм, указанных в табл. 1.

4. Прочность крепления подошвы с заготовкой верха в обуви химических методов крепления должна соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

К химическим методам крепления относятся клеевой, литевой, котловой и прессовой вулканизации.

Таблица 1

Наименование скрепляемых материалов наружных деталей верха обуви	Разрывная нагрузка по каждому образцу, Н/см, не менее			Метод испытания
	при одной строчке	при двух строчках	при строч ках более двух	
1. Опоек, выросток, полукожник, бычок, яловка, бычина, свиная кожа, бугай, конская передина, текстиль в комбинации с кожей, текстиль	90	115	145	По ГОСТ 9290—76
2. Шевро, шеврет, велюр, замша, кожа из бахтармяного спилка, козлиная	75	85	95	По ГОСТ 9290—76
3. Искусственная, синтетическая кожа; искусственная, синтетическая кожа в комбинации с кожей	80	90	100	По ГОСТ 9290—76
4. Юфта:	—	165	175	По ГОСТ 9290—76
голенище с передом	—	—	—	—
задний наружный ремень, прошва с голенищем;	—	135	—	—
задний наружный ремень с берцем	—	175	175	—
союзка с берцем	—	—	—	—

Примечание. Допускается устанавливать прочность ниточных креплений деталей заготовки в домашней и дорожной обуви на 20% ниже норм, указанных в таблице.

Таблица 2

Материал подошвы	Толщина подошвы минимальная, мм	Прочность крепления подошвы на 1 см ширины затяжной кромки, Н/см, не менее, для исходного размера полупары обуви								Метод испытания
		Мужская	Женская	Мальчи- чья	Де- вичья	Школь- ная для мальчи- ков и девочек	Дошкольная		Гуса- рико- вая	
							II под- груп- па	I под- груп- па		
1. Кожа для низа обуви	2,0—2,5	36	34	34	28	26	25	24	23	По ГОСТ 9292—82
	3,0	37	35	35	29	27	26	25	24	
	3,5	39	37	37	30	29	28	27	25	
	4,1	42	39	39	32	31	30	29	27	
2. Кожволон	2,0—2,5	47	45	45	31	30	—	—	—	По ГОСТ 9292—82
	3,0	48	46	46	32	31	—	—	—	
	3,6	49	47	47	34	32	—	—	—	
	4,2	53	51	51	36	34	—	—	—	
3. Резина непористая, резины «стиронип» и «транспорент»	2,0—2,5	45	42	42	28	27	26	25	—	По ГОСТ 9292—82
	3,0	46	43	43	30	28	27	26	—	
	4,0	48	45	45	33	30	29	28	—	
	5,0	53	50	50	38	35	34	32	—	
4. Резина пористая, поливинилхлорид	4,0—4,5	44	42	42	31	30	28	27	26	По ГОСТ 9292—82
	5,0	45	43	43	32	31	29	28	27	
	5,5	47	44	44	34	32	30	29	28	
	6,0	48	46	46	36	34	32	31	—	
Резина пористая, поливинилхлорид	8,0	58	53	53	39	38	37	36	—	По ГОСТ 9292—82
	10,0	68	63	63	50	47	45	42	—	
	12,0	86	76	76	61	56	55	52	—	
	14,0	94	91	91	71	67	64	62	—	
	15,0	109	108	108	82	75	74	71	—	
5. Полиуретан, термопластический эластомер	5,0	44	43	43	33	32	28	27	—	По ГОСТ 9292—82
	6,0	47	46	46	38	36	32	31	—	
	8,0	58	53	53	43	42	37	35	—	
	10,0	69	63	63	53	51	43	41	—	
	12,0	84	75	75	60	59	53	51	—	
	15,0	109	108	108	83	79	75	74	—	

Примечание. Допускается устанавливать нормы прочности крепления подошвы с заготовкой верха домашней и дорожной обуви на 15% ниже норм, указанных в настоящей таблице.

5. Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных и комбинированных методов крепления должна соответствовать нормам, указанным в табл. 3.

К ниточным методам крепления относят допдельный, прошивной, сандаальный, бортовой, рантовый, «Парко».

Таблица 3

Наименование скрепляемых деталей	Наименование скрепляемых материалов	Метод крепления	Прочность крепления шва на 1 см каждого образца, Н, не менее	Метод испытания
1. Подошва с заготовкой верха обуви	Кожа; кожа, текстиль, искусственная и синтетическая кожа Резина непористая, кожа; кожа	Допдельный, прошивной, сандаальный, «Парко»	140	По ГОСТ 9134—78
		Клеепрошивной, строчечно-клеепрошивной	110	По ГОСТ 9134—78
		Бортовой	120	По ГОСТ 9134—78
2. Подошва с подложкой	Непористая резина, полиуретан; кожа Резина пористая; кожа	Рантово-клеевой, допдельно-клеевой, сандаально-клеевой, строчечно-сандаально-клеевой, гвозде-клеевой	30	По ГОСТ 9292—82
3. Подошва с рантом	Кожа; кожа для рантов	Рантовый, «Парко»	130	По ГОСТ 9134—78
4. Подошва (с подрезкой) с рантом	Резина пористая; кожа для рантов	Рантовый	110	По ГОСТ 9134—78
5. Подложка с заготовкой верха обуви	Кожа; кожа	Сандаально-клеевой, допдельно-клеевой, строчечно-сандаально-клеевой	140	По ГОСТ 9134—78
6. Подложка с рантом	Кожа; кожа для рантов	Рантово-клеевой	120	По ГОСТ 9134—78
7. Рант с заготовкой верха обуви	Кожа для рантов; текстиль	«Парко»	80	По ГОСТ 9134—78
8. Рант со стелькой с натуральной губой с искусственной губой	Кожа для рантов; кожа	Рантовый, рантово-клеевой	120	По ГОСТ 9134—78
			160	По ГОСТ 9134—78

Примечания:

1. Прочность крепления заготовки верха с подошвой в обуви втачного метода крепления должна быть не менее 100 Н/см.

2. Допускается устанавливать прочность крепления заготовки верха с деталями низа для домашней и дорожной обуви на 15% ниже норм, указанных в настоящей таблице,

6. Прочность крепления деталей низа с заготовкой верха обуви шпилечных и комбинированных методов крепления должна соответствовать нормам, указанным в табл. 4.

К шпилечным методам крепления относятся винтовой и гвоздевой.

Таблица 4

Наименование скрепляемых деталей	Наименование скрепляемых материалов	Метод крепления	Прочность каждого образца, Н/см, не менее	Метод испытания
Подошва с заготовкой верха обуви	Резина непористая (при наличии кожаной подложки или обводки); юфта Кожа; юфта	Гвоздевой	150	По ГОСТ 9134—78
		Гвоздевой	110	По ГОСТ 9134—78
	Резина пористая; юфта (при наличии кожаной подложки и промежуточного слоя из кожволлона или непористой резины) Кожа; кожа	Гвоздевое крепление подложки и промежуточного слоя	250	По ГОСТ 9134—78
		Клеевое крепление промежуточного слоя и подошвы	25	По ГОСТ 9292—82
	Резина непористая; кожа	Винтовой	120	По ГОСТ 9134—78
		Винтовой	90	По ГОСТ 9134—78
	Резина непористая (при наличии кожаной подложки); кожа Жесткий, полужесткий полиуретан; кожа Полиуретан; кожа	Гвоздевой	110	По ГОСТ 9134—78
		Гвоздевой	150	По ГОСТ 9134—78
	Гвозде-бортовой	170	По ГОСТ 9134—78	
	То же	150		

7. Прочность крепления каблуков в обуви должна соответствовать нормам, указанным в табл. 5.

Таблица 5

Материал заготовки верха обуви	Половозрастная группа обуви	Высота каблука	Материал каблука	Прочность крепления каблука в полупаре обуви, Н, не менее	Метод испытания
1. Кожа, текстиль, искусственные материалы	Женская	Особо высокий, высокий	Синтетический, деревянный	850	По ГОСТ 9136—72

Продолжение табл. 5

Материал заготовки верха обуви	Половозрастная группа обуви	Высота каблука	Материал каблука	Прочность крепления каблука в полупаре обуви, Н, не менее	Метод испытания
Кожа, текстиль, искусственные материалы	Мужская, женская, девичья	Средний	Синтетический, резиновый	850	По ГОСТ 9136—72
	Мужская, женская, мальчишковая, девичья, школьная	Низкий	Кожаный, резиновый, деревянный, синтетический	800	
	Дошкольная	Низкий	Резиновый	450	По ГОСТ 9136—72
	Мужская	Низкий	Кожаный Резиновый (формованный)	1200 900	
2. Юфть	Все другие половозрастные группы	Низкий	Резиновый	700	

8. Деформация подносков должна соответствовать нормам, указанным в табл. 6.

Таблица 6

Материал заготовки	Материал подноска	Деформация подноска в обуви, мм, не более		Метод испытания
		общая	остаточная	
Кожа, синтетическая и искусственная кожа, текстиль	Эластичные материалы марок ЭП-2, ЭС-2	—	1,0	По ГОСТ 9135—73
	Термопластические материалы с покрытием на основе трансполиизопрена или полимеров	—	1,0	По ГОСТ 9135—73
	Кожа для низа обуви, нитроискожа-Т обувная (для всех половозрастных групп, кроме дошкольной)	2,5	—	

9. Деформация задников должна соответствовать нормам, указанным в табл. 7.

Таблица 7

Материал заготовки верха обуви	Материал задника	Деформация задника в обуви, мм, не более		Метод испытания
		общая	оста- точная	
Кожа, синтетическая и искусственная кожа, текстиль	Картон с повышенным содержанием кожволок- на	—	1,0	По ГОСТ 9135—73
	Кожевенный картон марок З-І; З-І—ІІ	—	1,0	По ГОСТ 9135—73
	Термопластические ма- териалы с покрытием на основе трансполиизо- прена или полимеров	—	1,0	
	Нитроискожа-Т обув- ная, кожа для низа обуви, картон (для всех половозрастных групп, кроме дошколь- ной)	4,0	—	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Н. Калита, д-р техн. наук (руководитель темы); **В. А. Раяцкас**, д-р техн. наук; **З. А. Валуева**, канд. техн. наук; **И. И. Люкайтис**, канд. техн. наук; **Т. П. Швецова**, канд. техн. наук; **Т. В. Левицкая**; **Н. Қ. Герасимова**; **Л. Е. Байкова**

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.09.87 № 3630

3. Срок первой проверки — 1993 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 21463—76

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9134—78	5
ГОСТ 9135—73	8
ГОСТ 9290—76	2
ГОСТ 9292—82	4, 5

Изменение № 1 ГОСТ 21463—87 Обувь. Нормы прочности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.91 № 452
Дата введения 01.08.91

Пункты 3, 5. Таблицы 1, 3. Примечания. Заменить слово: «прочность» на «нормы прочности».

Пункты 4. Таблица 2. Головка. Заменить слова: «Дошкольная II подгруппа» на «Дошкольная»; «Дошкольная I подгруппа» на «Малодетская»; «Гусариковая» на «Для ясельного возраста»;

пункт 2. Кожволон толщиной 2,0—2,5 мм. Графу «Дошкольная» дополнить значением: 29; графу «Малодетская» дополнить значением: 28; для толщины 3,0 мм графу «Дошкольная» дополнить значением: 30; графу «Малодетская» дополнить значением: 29;

(Продолжение см. с. 168)

графа «Материал подошвы». Пункт 3. Исключить слова: «резины «стиронип» и «транспорент»; графу «Для ясельного возраста» дополнить значениями: для толщины 3,0—26, для толщины 4,0—28, для толщины 5,0—32;

пункт 4. Исключить слово: «поливинилхлорид»;

таблицу 2 дополнить примечаниями — 2—4: «2. Норма прочности крепления подошвы из иглопробивного полотна и войлока толщиной 3,5—5,0 мм с заготовкой верха обуви для ясельного возраста должна быть не менее 27 Н/см, в обуви с резиновой накладкой — не менее 30 Н/см.

3. Норма прочности крепления подошвы из непористой резины марки ДМ-1 толщиной 8,0—9,0 мм с заготовкой верха в дошкольной обуви зимнего ассортимента должна быть не менее 55 Н/см.

4. Норма прочности крепления подошвы из винилискожи-НТ толщиной 3,8—4,2 мм с заготовкой верха в женской домашней и дорожной обуви должна быть не менее 35 Н/см».

(ИУС № 7 1991 г.)

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Р. Н. Корчагина*

Сдано в наб. 12.10.87 Подп. в печ. 25.11.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр-отт. 0,48 у.-изд. л.
Тир. 11 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1275