



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР**

ПРОДУКТЫ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

**ГОСТ 20841.1-75—ГОСТ 20841.7-75,
ГОСТ 20841.8—79**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ПРОДУКТЫ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ

Методы определения внешнего вида
и механических примесейSilicon organic products
Methods for determination of appearance
and mechanical impuritiesГОСТ
20841.1—75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 19 мая 1975 г. № 1343 срок введения установлен

с 01.01.76

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 26.03.85 № 841
срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кремнийорганические продукты и устанавливает методы определения внешнего вида и содержания механических примесей в жидких, мажеобразных и смолообразных продуктах.

2. Внешний вид жидких кремнийорганических продуктов и содержание механических примесей в них определяют визуально в цилиндре диаметром 25—30 мм из бесцветного прозрачного стекла со стеклянной пробкой в проходящем свете.

3. Внешний вид и механические примеси мажеобразных кремнийорганических продуктов определяют визуальным просмотром на белом фоне в отраженном свете пробы продукта слоем 1—2 мм, нанесенной на стеклянную пластинку размером 90×120 мм.

4. Внешний вид и механические примеси смолообразных кремнийорганических продуктов определяют визуальным просмотром на белом фоне в отраженном свете пробы продукта толщиной $3 \pm 0,5$ мм, помещенной в чашку Петри.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание Август 1986 г

© Издательство стандартов. 1986

Изменение № 1 ГОСТ 20841.1—75 Продукты кремнийорганические. Методы определения внешнего вида и механических примесей

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.03.90 № 712

Дата введения 01.10.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2209.

Пункт 2. Исключить слова: «с стеклянной пробкой»;
дополнить абзацем: «Время выдержки продукта в цилиндре указывают в НТД на продукт».

(ИУС № 7 1990 г.)