

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЛЕНТА РЕЗАННАЯ ИЗ ХОЛОДНОКАТАНОГО ПРОКАТА

ГОСТ
19851—74

Технические условия

Cold-rolled steel cut strip. Specifications

ОКП 12 3100

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 мая 1974 г. № 1341 дата введения установлена

01.01.76

Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

Настоящий стандарт распространяется на резаную ленту (далее — ленту) из холоднокатаного проката, изготавляемую из низкоуглеродистой и углеродистой качественной и обыкновенного качества сталей толщиной от 0,4 до 3,5 мм, шириной от 100 до 500 мм, предназначенную для холодной штамповки деталей и других целей.

По требованию потребителя лента изготавливается других размеров по ширине.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОРТАМЕНТ

1.1. Лента изготавливается с нормируемыми характеристиками по ГОСТ 9045—93 или ГОСТ 16523—97.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. (Исключен, Изм. № 2).

1.3. Толщина ленты и допускаемые предельные отклонения должны соответствовать ГОСТ 19904—90 (для ширины проката, не превышающей 1500 мм).

П р и м е ч а н и е. Для лент толщиной свыше 0,9 мм нормальной точности изготовления в месте сварных швов допускается увеличение толщины на 0,02 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.4. Лента изготавливается с обрезной кромкой шириной от 100 до 500 мм с градацией 5 мм. При ширине ленты от 100 до 140 мм толщиной до 1 мм градация по ширине должна быть 1 мм.

1.5. Предельные отклонения по ширине ленты не должны превышать +1 мм. По соглашению сторон предельные отклонения от —0,5 мм до +2,0 мм.

1.6. Разнотолщинность ленты в одном поперечном сечении и серповидность ленты должны соответствовать ГОСТ 19904—90.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.7. (Исключен, Изм. № 2).

1.8. Внутренний диаметр рулона — от 300 до 800 мм, наружный — до 1850 мм. Диаметр рулона указывается в заказе. Телескопичность рулона не должна превышать 15 мм.

Примеры условных обозначений приведены в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание с Изменениями № 1, 2, утвержденными в январе 1981 г., декабре 1990 г.
(ИУС 3—81, 4—91).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лента изготавливается:

из углеродистой стали обыкновенного качества группы прочности 0К300В и 0К360В и из углеродистой качественной стали группы прочности К260В, К270В, К310В, К330В и К350В по ГОСТ 16523—97,

из низкоуглеродистой качественной стали марок 08Ю, 08пс, 08кп с химическим составом по ГОСТ 9045—93.

2.2. Поверхность ленты, ее состояние, качество отделки и другие технические требования должны соответствовать ГОСТ 9045—93 или ГОСТ 16523—97.

2.1, 2.2 (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3. (Исключен, Изм. № 2).

2.4. Маркировка ленты — по ГОСТ 9045—93 или по ГОСТ 16523—97.

2.5. Упаковка ленты — по ГОСТ 9045—93 или по ГОСТ 16523—97.

По согласованию сторон допускается упаковывание рулона ленты в одну связку не более двух размеров по ширине.

2.4, 2.5 (Введены дополнительно, Изм. № 2).

3. ПРИЕМКА

Приемка ленты — по ГОСТ 9045—93 или по ГОСТ 16523—97.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля ленты — по ГОСТ 9045—93 или по ГОСТ 16523—97.

П р и м е ч а н и е. Допускается вырезать образцы до распуска рулона на ленты.

Разд. 3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Разд. 5. (Исключен, Изм. № 2).

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение ленты — по ГОСТ 7566—94.

Разд. 6. (Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Исключено, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное

ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Лента нормальной точности по толщине (БТ), размером $0,5 \times 200$ мм, группы прочности К270В, категории 6, повышенной отделки поверхности (Ша), глубокой вытяжки (Г):

Лента $\frac{БТ-0,5 \times 200 \text{ ГОСТ 19851-74}}{К270В 6-Ша-Г ГОСТ 16523-97}$

То же, с указанием марки стали:

Лента $\frac{БТ-0,5 \times 200 \text{ ГОСТ 19851-74}}{К270В 6-Ша-Г-08пс ГОСТ 16523-97}$

Лента повышенной точности по толщине (АТ), размером $1,2 \times 300$ мм, высокой отделки поверхности (П), сложной вытяжки (СВ), из стали марки 08Ю:

Лента $\frac{АТ-1,2 \times 300 \text{ ГОСТ 19851-74}}{П-СВ-08Ю ГОСТ 9045-93}$

При изготовлении ленты по штампаемости после марки стали указывается — ШТ. Категория вытяжки не указывается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 2).