

**ТАЛЬК И ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ****Метод определения мышьяка**

Talc and talcmagnesite.  
Method for determination of arsenic

**ГОСТ**  
**19728.15—74\***

Взамен  
ГОСТ 879—52 в части  
разд. III, пп. 19 и 20

ОКСТУ 5709

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 апреля 1974 г. № 987 срок введения установлен

с 01.01.76

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 24.07.85 № 2342 срок действия продлен

до 01.01 91

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на микротальк, молотые тальк и талькомагнезит и устанавливает метод качественного анализа на присутствие мышьяка.

Метод основан на реакции восстановления мышьяка фосфорноватистой кислотой в присутствии соляной кислоты при нагревании.

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Общие требования к методу определения мышьяка — по ГОСТ 19728.0—74.

**2. РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ**

2.1. Для проведения анализа применяют: кислоту соляную по ГОСТ 3118—77;

натрий фосфорноватистоокислый (гипофосфит натрия) по ГОСТ 200—76 или кальций фосфорноватистоокислый (кальций гипофосфит) по ГОСТ 11678—75, раствор, приготовленный следующим образом: 20 г соли растворяют в 40 см<sup>3</sup> воды. К раствору приливают 180 см<sup>3</sup> соляной кислоты и оставляют на 24 ч. После выделения кристаллов хлористого натрия или хлористого кальция жидкость сливают с осадка. Раствор должен быть бесцветным. Его сохраняют в склянке с притертой пробкой.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (февраль 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июле 1985 г. (ИУС 11—85).

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. От раствора после определения нерастворимого в соляной кислоте остатка по ГОСТ 19728.1—74 отбирают аликвотную часть 100 см<sup>3</sup> в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, приливают 25 см<sup>3</sup> раствора фосфорноватистокислого натрия или кальция и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин. В присутствии мышьяка раствор в колбе буреет. Открываемый минимум: 0,0001% мышьяка.

---