

**ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И
МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ.****Технические требования**All-cast moulding boxes of aluminium and magnesium alloys.
Technical requirements**ГОСТ
15506—91**

ОКП 39 6401

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые опоки из алюминиевых и магниевых сплавов, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной и ручной формовке.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Литейные цельнолитые опоки из алюминиевых и магниевых сплавов должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по чертежам ГОСТ 15491—ГОСТ 15505.

2. Опоки должны изготавливаться:

алюминиевые — из алюминиевых сплавов марок АК-7, АК-9, АК5МГ, АК5М7 по ГОСТ 1583; магниевые — из магниевых сплавов марок МЛ5 и МЛ6 по ГОСТ 2856.

При изготовлении опок из магниевых сплавов, а также при работе с ними и хранении должны быть соблюдены требования техники безопасности и производственной санитарии.

3. Алюминиевые и магниевые опоки до механической обработки должны быть термически обработаны.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н16; h16, $\pm \frac{IT16}{2}$

5. Допуск плоскостности поверхности разъема — не более 0,5 мм на всей длине опоки.

6. Допуск перпендикулярности осей центрирующих отверстий к плоскости разъема опок — не более 0,1 мм на длине 200 мм.

7. Допуск параллельности плоскостей паза направляющей втулки к продольной оси опоки — не более 0,1 мм на длине 200 мм.

8. Допуск параллельности плоскостей разъема и набивки — не более 0,2 мм на длине 500 мм.

9. Поверхности опок должны быть очищены от формовочной земли. Заливы, заусенцы, остатки литников и другие неровности должны быть обрублены и зачищены.

10. Цапфы не должны иметь дефектов (трещин, усадочных рыхлот, раковин и т. д.), понижающих их прочность.

11. Ручки, залитые в опоках, должны обеспечивать надежное соединение с основным металлом на всей длине их заделки.

12. Головки винтов во втулках после сборки должны быть закернены.

13. Опоки не должны иметь трещин и сквозных спаев. Ужимины не допускаются глубиной более $\frac{1}{4}$ толщины стенки.

14. На боковых поверхностях и на плоскостях набивки и разъема опок не допускается наличие местных плен, наплывов и отдельных раковин различного происхождения диаметром более 4 мм и глубиной более $\frac{1}{3}$ толщины стенки опоки.

Допускается исправление литейных дефектов при условии обеспечения необходимой прочности и товарного вида опоки.

15. Резьба — по ГОСТ 24705, поле допуска по ГОСТ 16093.

16. Маркировать на обеих боковых стенках размеры опоки в свету и по высоте, обозначение опоки и товарный знак предприятия изготовителя.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации 224 «Технологическая оснастка»

РАЗРАБОТЧИКИ

С. С. Ткаченко; Р. Б. Евдаев; М. Ф. Калинина, руководитель темы; В. С. Золотова; В. М. Самков; В. С. Дорфман; В. Н. Славянский

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 06.12.91 № 1875.

3. Срок проверки — 1997 г.,

периодичность проверки — 5 лет.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 15506—70

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1583—89	2
ГОСТ 2856—79	2
ГОСТ 15491-91—	1
—ГОСТ 15505-91	
ГОСТ 16093—81	15
ГОСТ 24705—81	15

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 15491—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 300; 350 мм, шириной 250; 300 мм, высотой от 75 до 150 мм. Конструкция	3
ГОСТ 15492—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 75 до 150 мм. Конструкция	5
ГОСТ 15493—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 400 до 500 мм, шириной от 300 до 400 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция	7
ГОСТ 15494—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 500; 600 мм, шириной 400; 500 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция	10
ГОСТ 15495—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 800 мм, шириной 500; 600 мм, высотой от 125 до 200 мм. Конструкция	13
ГОСТ 15496—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной от 600 до 800 мм, шириной 500; 600 мм, высотой от 250; 300 мм. Конструкция	16
ГОСТ 15497—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 800; 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция	19
ГОСТ 15498—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов прямоугольные размерами в свету: длиной 800; 900 мм, шириной от 500 до 700 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция	22
ГОСТ 15499—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету от 300 до 500 мм, высотой от 75 до 150 мм. Конструкция	25
ГОСТ 15500—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету 400; 500 мм, высотой от 100 до 200 мм. Конструкция	27
ГОСТ 15501—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету 500 мм; высотой 150; 200 мм. Конструкция	29
ГОСТ 15502—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету 600 мм, высотой от 125 до 200 мм. Конструкция и размеры	32
ГОСТ 15503—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету 600 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция	35
ГОСТ 15504—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету 750 мм, высотой 150; 200 мм. Конструкция	38
ГОСТ 15505—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов круглые диаметром в свету 750 мм, высотой 250; 300 мм. Конструкция	41
ГОСТ 15506—91	Опоки литейные цельнолитые из алюминиевых и магниевых сплавов. Технические требования	44

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Г. А. Тербинкина*
Корректор *А. И. Зюбан*

Сдано в наб 13 01 92 Подп в печ 26 02 92 Усл п л 6,0 Усл кр-отт 6,25 Уч изд л. 4,60.
Тираж 825

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер, 3.
Калужская типография стандартов, ул Московская, 256 Зак 158