

**ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ****Метод определения содержания свинца**

Tin-lead solders.

Method for the determination of lead content

**ГОСТ****1429.12—77\***

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 апреля 1977 г. № 886 срок действия установлен с 01.01.78**

**Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 21.01.83.**

**№ 328 срок действия продлен**

**до 01.01.88**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт устанавливает полярографический метод определения содержания свинца в оловянно-свинцовых припоях (при содержании свинца от 0,005 до 0,07%).

Метод основан на растворении навески в смеси бромистоводородной кислоты и брома, отделении олова и сурьмы в виде бромидов, выделении мешающих примесей цементацией на металлическом железе и полярографировании свинца в солянокислой среде.

### **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 1429.0—77.

### **2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ**

Полярограф с наложением постоянного напряжения. Электроды: катод ртутный, капельный; анод — насыщенный каломельный (НКЭ).

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, Зн. раствор.

Кислота бромистоводородная по ГОСТ 2062—77.

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77, разбавленная 1:2.

---

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**



\* Переиздание марта 1983 г. с Изменением № 1, утвержденным в январе 1983 г.; Пост. № 326 от 21.01.83 (ИУС 5—1983 г.).

### Бром по ГОСТ 4109—79.

Смесь для растворения; готовят следующим образом: к 90 см<sup>3</sup> бромистоводородной кислоты добавляют 10 см<sup>3</sup> брома. Смесь хранят в закрытой стеклянной посуде.

Порошок железный по ГОСТ 9849—74 марок ПЖ0М, ПЖ1М, ПЖ2М.

Желатин пищевой по ГОСТ 11293—78, 0,25%-ный свежеприготовленный раствор.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233—77.

Свинец по ГОСТ 3778—77 (СТ СЭВ 142—75), не ниже марки СО.

Стандартный раствор свинца; готовят следующим образом: 0,5 г свинца помещают в низкий стакан вместимостью 250 см<sup>3</sup>, растворяют в 20 см<sup>3</sup> азотной кислоты; разбавленной 1 : 2, при слабом нагревании. После растворения содержимое стакана выпаривают до объема 5 см<sup>3</sup>, охлаждают, добавляют 10 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты и выпаривают досуха. Выпаривание с 10 см<sup>3</sup> соляной кислоты повторяют еще два раза. Сухой остаток охлаждают, добавляют 2 г хлористого натрия и растворяют при слабом нагревании в 50 см<sup>3</sup> 3 н. раствора соляной кислоты. Полученный раствор охлаждают, переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доливают до метки 3 н. раствором соляной кислоты и перемешивают. 1 см<sup>3</sup> раствора содержит 0,0005 г свинца.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску припоя массой 0,5 г помещают в низкий стакан вместимостью 250 см<sup>3</sup>, закрывают часовым стеклом и растворяют в 10 см<sup>3</sup> смеси для растворения сначала при комнатной температуре, а затем при умеренном нагревании. После растворения навески часовое стекло снимают, обмывают его 5 см<sup>3</sup> смеси для растворения и выпаривают раствор до объема в несколько капель. Охлаждают, добавляют 5 см<sup>3</sup> смеси для растворения и выпаривают досуха. Эту операцию повторяют четыре-пять раз до полного удаления олова из раствора.

Остаток охлаждают, добавляют 5 см<sup>3</sup> концентрированной азотной кислоты и выпаривают почти досуха. Охлаждают, приливают 5 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты и выпаривают досуха. Обработку соляной кислотой повторяют еще два раза. К сухому остатку приливают 15 см<sup>3</sup> 3 н. раствора соляной кислоты, закрывают стакан часовым стеклом и нагревают до кипения. После охлаждения раствор переводят в мерную колбу вместимостью 25 см<sup>3</sup>, обмывают стакан небольшими порциями 3 н. раствора соляной кислоты, доводят этой кислотой до метки и перемешивают.

Отбирают пипеткой 15 см<sup>3</sup> раствора, помещают в пробирку или цилиндр вместимостью 20 см<sup>3</sup>, добавляют к раствору 0,5 г

порошка железного, восстановленного водородом, перемешивают и оставляют на 40 мин. По истечении указанного времени приливают 0,5 см<sup>3</sup> раствора желатина и снова перемешивают. Через 10 мин раствор фильтруют через ватный тампон, собирая его в электролизер и полярографируют в интервале от минус 0,25 В до минус 0,65 В (НКЗ).

Одновременно проводят полярографирование градуировочных растворов.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**3.2. Приготовление градуировочных растворов**

В пять мерных колб вместимостью по 25 см<sup>3</sup> каждая помещают 0,4; 0,8; 1,0; 1,4 и 2,0 см<sup>3</sup> стандартного раствора свинца, доводя до метки 3 н. раствором соляной кислоты и перемешивают. Далее проводят анализ, как указано в п. 3.1.

**4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ**

4.1. Содержание свинца ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{h \cdot V \cdot 100}{m \cdot K \cdot 1000 \cdot 1000},$$

где  $h$  — высота волны, получаемая при полярографировании испытуемого раствора, см<sup>3</sup>;

$V$  — объем испытуемого раствора, см<sup>3</sup>;

$K$  — средняя величина отношений высот волн, полученных при полярографировании градуировочных растворов, к концентрациям этих растворов, мг/л;

1000 — коэффициент пересчета миллилитров на литры и миллиграммов на граммы;

$m$  — масса навески, г.

4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов трех параллельных определений при доверительной вероятности  $P=0,95$  не должны превышать значений, указанных в таблице.

Содержание свинца, %	Абсолютные допускаемые расхождения, %
От 0,005 до 0,01	0,002
Св. 0,01 „ 0,05	0,005
„ 0,05 „ 0,07	0,008

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Изменение № 2 ГОСТ 1429.12—77 Припой оловянно-свинцовые. Метод определения содержания свинца

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.87 № 3016

Дата введения 01.02.88

Наименование стандарта. Исключить слово: «содержания»; «content».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.

По всему тексту стандарта заменить слова: «содержание» на «массовую долю»; «%-ный раствор» на «раствор с массовой долей %».

Раздел 2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Кислота соляная по ГОСТ 3118—77 и раствор 3 моль/дм<sup>3</sup>»;

восьмой абзац изложить в новой редакции: «Желатин пищевой по ГОСТ 11293—78, свежеприготовленный раствор с массовой долей 0,25 %».

Пункт 4.1. Заменить единицу и слова: мг/л на мг/дм<sup>3</sup>, «миллилитров на литры» на «кубических сантиметров на кубические дециметры».

Пункт 4.2. Заменить слова: «результатов трех параллельных определений» на «результатов анализа».

(ИУС № 11 1987 г.)