

ГОСТ 12566—88

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н И Й С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2006

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.88 № 929

3. ВЗАМЕН ГОСТ 12566—81

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	4
ГОСТ 4103—82	5
ГОСТ 23193—78	6

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 23.12.91 № 2041

6. ИЗДАНИЕ (январь 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1991 г. (ИУС 4—92)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 13.02.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,40. Тираж 41 экз. Зак. 40. С 2449.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й С Т А Н Д А Р Т**ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ****Определение сортности**

Sewing goods for domestic use.
Determination of grade

**ГОСТ
12566—88**

МКС 61.020
ОКП 85 0000

Дата введения 01.01.90

1. Настоящий стандарт распространяется на швейные изделия бытового назначения, изготовленные из всех видов материалов, и устанавливает определение их сортности.

2. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

3. Сорт изделия определяют в зависимости от соответствия по внешнему виду образцу-эталону и требованиям, установленным технической документацией.

При определении сорта учитываются:

посадка изделия;

соответствие основных линейных измерений;

качество изготовления;

качество применяемых материалов.

Сорт комплектных изделий определяют отдельно и устанавливают по изделию низшего сорта. Например, в костюме пиджак — 1-го сорта, брюки — 2-го сорта, весь комплект относят ко 2-му сорту.

4. Образец-эталон должен быть утвержден в соответствии с требованиями ГОСТ 15.007.

Изделия, не соответствующие по внешнему виду образцу-эталону, считаются не соответствующими требованиям стандарта.

5. Методы контроля качества готовых изделий — по ГОСТ 4103.

6. В готовых изделиях допускаемые отклонения от номинальных размеров изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23193.

7. Изделия, укороченные по основным местам измерений более чем на половину межростовой разницы, относят к меньшему росту.

Изделия самого малого роста, укороченные в пределах межростовой разницы, относят ко 2-му сорту.

Изделия, обуженные по основным местам измерений более чем на половину межразмерной разницы (кроме изделий самого малого размера), относят к меньшему размеру.

Изделия самого малого размера, обуженные в пределах межразмерной разницы, относят ко 2-му сорту; изделия прилегающего силуэта — к нестандартным.

8. Определение сорта верхней одежды, головных уборов, бельевых и корсетных изделий производится с учетом допускаемых отклонений по контролируемым признакам, приведенных в табл. 1, 2.

9. В каждом изделии 1-го сорта допускаются отклонения, указанные в табл. 1 или 2, и дополнительно по двум наименованиям допускается превышение размеров отклонений на величину разницы между значениями для 1 и 2-го сорта, но не равное значению 2-го сорта.

С. 2 ГОСТ 12566—88

Таблица 1
см

Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий	Размер отклонения для									
	изделий пальтово-костюмного ассортимента		изделий платьево-блузочного ассортимента		верхних сорочек		корсетных изделий		бельевых изделий*	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
1. Искривленный край: борта на длине 15 см, отлета воротника на длине 10 см, низа и краев изделия на длине до 30 см	0,3 0,5	0,5 1,0	0,2 0,3	0,4 0,6	0,2 0,4	0,4 0,6	— 0,3	— 0,5	0,2 0,4	0,4 0,6
Искривление: шва втачивания воротника на длине 10 см	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	0,2	0,4
отделочного канта, рулика	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
отделочной бейки	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
2. Несимметричность: уступов лацканов, концов воротника	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	0,2	0,4
петель от края детали, между собой, от установленного моделью направления	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4
карманов, клапанов, шлевок	0,5	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	—	—	0,5	0,8
вытажек, швов, складок и рельефов правой и левой сторон изделия	0,4	0,8	0,4	0,8	0,4	0,8	0,5	0,8	0,4	0,8
3. Укорочение: одного борта по сравнению с другим	0,7 Не до- пускается	1,0 0,3	0,3 Не до- пускается	0,5 0,3	0,3	0,5	—	—	0,3 Не до- пускается	0,5 0,3
верхней стороны банта брюк										
4. Несовпадение ярко выраженного рисунка материала (полосок, клеток):										
полочек с рисунком на верхних планках, листочках и клапанах передних карманов по шву прита- чивания, передних накладных кар- манах по переднему и верхнему краям	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	—	—	0,2	0,3
полочек с рисунком на кла- панах, листочках боковых карманов по переднему краю в изделиях с от- резными боковыми частями или вытажками на полноту	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	0,2	0,4
по среднему шву полочки и спинки в изделиях:										
прямого силуэта	0,2	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	0,2	0,4
полуприлегающего силуэта	0,3	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6	—	—	0,3	0,6
по среднему, переднему и заднему швам юбки	0,4	0,8	0,4	0,8	—	—	—	—	0,4	0,8
по шву притачивания надставок в юбках клеш	0,3	0,5	0,3	0,5	—	—	—	—	0,3	0,5
по боковому шву брюк от линии колена до низа в брюках прямого покрова	0,3	0,5	0,3	0,5	—	—	—	—	0,3	0,5

Продолжение табл. 1

см

Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий	Размер отклонения для									
	изделий пальтово-костюмного ассортимента		изделий платьево-блузочного ассортимента		верхних сорочек		корсетных изделий		бельевых изделий*	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
5. Несимметричность направления полосок или клеток по краям лацканов и несовпадение направления поперечных полосок или клеток по краям бортов, с расстоянием между полосками (клетками): от 0,5 до 1,5 см св. 1,5 см	0,4 0,5	0,6 0,7	0,3 0,4	0,5 0,6	0,3 0,4	0,5 0,6	— —	— —	0,3 0,4	0,5 0,6

* Кроме постельного белья.

В каждом изделии 2-го сорта допускаются отклонения, указанные в табл. 1 или 2, и дополнительно по трем наименованиям допускается превышение размеров отклонений на величину разницы между значениями для 1 и 2-го сорта.

10. Отклонения, не предусмотренные табл. 1 и 2, приравнивают к аналогичным или не учитывают, если они не ухудшают внешнего вида изделия, посадки на фигуре.

Таблица 2

см

Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий	Размер отклонения для головных уборов	
	1-го сорта	2-го сорта
1. Несовпадение заднего шва со швом окольша	0,1	0,3
2. Смещение козырька или мысика от центра	0,3	0,5
3. Разные стенки по высоте	0,2	0,4

Таблица 3

Сорт изделия	Количество местных пороков внешнего вида основного материала в одном изделии или части комплекта							
	Пальтово-костюмный ассортимент		Платьево-блузочный ассортимент и верхние сорочки		Изделия бельевые и для новорожденных		Головные уборы	
	ростов 74—152 см	выше роста 152 см	ростов 74—152 см	выше роста 152 см	Изделия бельевые и для новорожденных	Головные уборы	Корсетные изделия	
1	2	4	2	4	2	1	2	2
2	4	6	3	6	3	2	3	3

11. Производственные дефекты, не допустимые в готовых изделиях, приведены в приложении 1.

12. Сорт изделия в зависимости от количества местных и наличия распространенных пороков внешнего вида основного материала, допускаемых на открытых частях изделий или части комплекта, определяют в соответствии с табл. 3 и приложением 2.

13. На закрытых частях деталей и закрытых деталях изделий пороки внешнего вида материала, не нарушающие его целостность, не учитывают.

С. 4 ГОСТ 12566—88

Перечень частей деталей и деталей изделияя, относящихся к закрытым, приведен в приложении 3.

14. Распространенные пороки внешнего вида основного материала в изделиях 1-го сорта не допускаются (за исключением пороков, допускаемых в материалах 1-го сорта).

В изделиях 2-го сорта распространенные пороки допускаются.

Распространенные пороки основного материала допускаются в изделиях в соответствии с утвержденными образцами-эталонами пороков.

15. В подкладке изделий не допускаются пороки материала, нарушающие его целостность, полосы от недосек, заметно выраженные пятна.

16. При разногласиях в определении сорта изделий из-за наличия пороков внешнего вида материала должны быть использованы образцы-эталоны пороков, дефектов внешнего вида и посадки — образцы-эталоны изделий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

НЕДОПУСТИМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ

К значительным производственным дефектам, недопустимым в изделиях 1 и 2-го сорта, относятся:

- расхождение полочек, шлиц или излишний заход одной полочки или одной стороны шлицы на другую;
- излишнее натяжение (слабина) лацканов, подбортов, верхнего воротника, открытых частей манжет, планок, горловины;
- перекосы, заломы;
- отклонение рукавов вперед или назад, неправильное распределение посадки рукавов, искривление швов втачивания рукавов;
- неправильное соединение подкладки или прокладки с верхом изделия, вызывающее деформацию деталей или всего изделия;
- резкое несоответствие цвета ниток цвету материала в наружных строчках, несовпадение направления ворса и рисунка на открытых деталях изделий из материалов с заметно выраженным направленным ворсом и направленным рисунком, кант на лицевую сторону из нижней детали, не предусмотренные технической документацией на модель изделия и образцом-эталоном;
- разрыв картона, слабина на налобнике из искусственной и натуральной кожи, складки на налобнике; опал;
- пробивка резиновой и латексной нити более трех мест в эластичной ленте или тесьме;
- резко выраженная неравномерность настила ваты, складки или сборки на одной из сторон одеяла глубиной более 1 см в стеганных одеялах;
- укорочение верхней стороны шлицы по отношению к нижней;
- обрывы нитей в отделочных строчках;
- отсутствие в изделии прокладок, предусмотренных технической документацией на модель и образцом-эталоном;
- деформация материала по линии швов, не соответствующая образцу-эталону и ухудшающая внешний вид изделия;
- наличие лас, пролегание внутренних швов деталей;
- несоответствие размеров подкладки верху изделия, ухудшающее внешний вид изделия;
- пропуск стежков при подшивании низа изделия, вызывающий его деформацию.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПОРОКОВ В

Ассортимент применяемых материалов	Наименование пороков внешнего вида материала	Ассортимент			
		Пальтово-костюмный		Платьево-блузочный, верхние сорочки	
		Сорт	1	2	1
Ткани чистошерстяные и полушистяные; хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон; шелковые и полушелковые; льняные и полульняные (смешанные)	Утолщенные нити, двойник, рассечка до полной длины или ширины детали: до трехкратной толщины (чистошерстяные и полушистяные ткани) от трехкратной до пятикратной толщины (хлопчатобумажные ткани, смешанные и из пряжи химических волокон, льняные и полульняные ткани) свыше двукратной до пятикратной толщины (шелковые и полушелковые ткани) Близна в 1—2 нити, поднырки, пролеты, неподработка нитей основы в 1—2 нити; отсутствие просновки до полной длины или ширины детали Масляные, загрязненные нити основы и утка Отличающиеся нити основы и утка, в том числе цветные одиночные нити Местные утолщения нитей основы и утка до восьмикратной толщины включительно: чистошерстяные и полушистяные ткани хлопчатобумажные ткани и из пряжи химических волокон, льняные ткани и полульняные шелковые и полушелковые ткани Заметная штопка, протирки, прощипки, дыры, пробоины, просечки, подплетины, отрыв основы Забоины, затяжки, недосеки, заломы, полосы от сбитого ткацкого рисунка, полосы по утку от различной линейной плотности и цвету утка: чистошерстяные и полушистяные ткани	1	3	1	3
	Не допускаются	2	Не допускаются	3	Н е д о
	Не допускаются	2	Не допускаются	2	Н е д о
	2	3	2	3	Н е д о
	1	4	2	4	Н е д о
	1	3	1	3	Н е д о
	Не допускаются	1	Не допускаются	1	Н е д о

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ИЗДЕЛИЯХ 1 И 2-ГО СОРТОВ

Таблица 4

изделий		Изделия бельевые и для новорожденных		Корсетные изделия		Головные уборы		Белье постельное		Одеяла, покрывала	
изделий		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
		—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
		Допускаются				1	2			Допускаются	
1	2		Допускаются			1	2	3	8	3	8
Не допускаются	1	Не допускаются		2	Не допускаются		1	Не допускается	3	Не допускаются	2
п у с к а ю т с я											
Не допускаются	2	Не допускаются	1	Не допускаются	1	1	1	3	Не допускаются	2	
—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	
1	3	Допускаются		Допускаются		1	2	—	—	5	10
п у с к а ю т с я											
—	—	—	—	—	Не допускаются	1	—	—	—	—	

С. 8 ГОСТ 12566—88

Ассортимент применяемых материалов	Наименование пороков внешнего вида материала	Ассортимент			
		Пальтово-костюмный		Платьево-блузочный, верхние сорочки	
		Сорт	1	2	1
Ткани чисто-шерстяные и полу-шерстяные; хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон, льняные и полульняные ткани	хлопчатобумажные ткани, смешанные и из пряжи химических волокон, льняные и полульняные ткани	Не допускаются	3	Не допускаются	3
	шелковые и полушелковые ткани	1	2	Не допускаются	2
	Пятно площадью не более 2 см ²				Н е д о п у с
	Затек от краски, штрихи, растечка краски, затащ, штриф, щелчок, засечки				Н е д о
	Непропечатанные места, належки,стык шаблона				Н е д о п у с
	Ворсовые и стригальные пластины, места с отсутствием ворса, начеса				Н е д о п у с
	Ворсовые и стригальные дорожки				Н е д о
	Перекос, % от ширины детали материалов с ярко выраженным поперечным рисунком в полоску или клетку	3	5	3	5
	Утолщенные нити от двукратной до трехкратной толщины, вработка связанных концов, утонения от неровности пряжи и нитей малозаметные	1	3	1	4
	Утонение от обрыва одной нити, пятна, дыры, масляные и загрязненные нити				Н е д о
Полотно трикотажное	Обрыв нити по петельному ряду до полной длины или ширины детали	Не допускается	1	Не допускается	1
	Утонения от обрыва отдельных элементарных волокон	Не допускается	2	Не допускаются	3
	Поднятые петли с закреплением, малозаметные:				
	одиночные	2	4	2	4
	групповые				Н е д о
	Провязывание цветной нити	Не допускается	2	Не допускается	2
	Сбросы петель по петельному столбику				Н е д о
	Штопка под рисунок переплетения полотна площадью не более 1 см ²	Не допускается	1	Не допускается	1

Продолжение табл. 4

С. 10 ГОСТ 12566—88

Ассортимент применяемых материалов	Наименование пороков внешнего вида материала	Ассортимент			
		Пальтово-костюмный		Платьево-блузочный, верхние сорочки	
		Сорт	1	2	1
Полотно трикотажное	Затяжки элементарного волокна в виде черточек, вразброс: до 0,3 см до 1,0 см	3 Не допускаются	6 2 6	3 Не допускаются	6 2 6
	Петли увеличенного размера Заметные полосы от останова при перекосе более допустимой величины, накидки-надевки	3 —	6 —	3 —	6 —
	Перекос петельных рядов или рисунка, % от ширины детали Сброс одной петли, вразброс: пестровязаное, набивное полотно	3 Не допускается	5 6	3 Не допускается	5 6
	одноцветное полотно Ворсовые и стригальные плешины и дорожки, дыры, штопка с нарушением ворсового покрова, непроклейка грунта пленкообразующими препаратами, пятна на ворсовой стороне меха, обрыв одной чесальной ленты и одной нити грунта; наличие пленкообразующего препарата на ворсе, ввязывание концов ворса в грунт, отсутствие или нарушение рисунчатого эффекта, запекание ворса; масляные, загрязненные и цветные нити ворсовой основы	To же	3	Не допускается To же	3
	Заломы, полосы по утку, заминь ворса (полосы, муаровые пятна)	Не допускаются Не допускаются	— 2	— —	— —
	Перекос рисунка жаккардового меха (клетка, горизонтальные полосы), % от ширины детали	3 Не допускается	5 —	— —	— —
	Прорези, выхваты, кожедины, молеедины, налеты жирового или минерального происхождения, не-продуб, подсед, садка общая, болячки, жесткость, ломкость, отдушистость, тощесть, провал аппретуры, неровное строгание кожи, бронзистость, неотделанная или загрязненная бахтарма, осыпание покрытия, неровный ворс, маркость кожи, отверстия от осцин	Не допускаются Не допускаются	— —	— —	— —
	Намины, заминь, хорошо заросшие свищи, осипни, закрашенные царапины, не задевающие дерму не более 5 см	Не допускается Не допускается	— 1	— —	— —
	Пятно площадью не более 1 см ²	Не допускается	2	—	—
Мех искусственный					
Кожа натуральная, велюр					

Продолжение табл. 4

изделий		Изделия бельевые и для новорожденных		Корсетные изделия		Головные уборы		Белье постельное		Одеяла, покрывала	
изделий		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Н е д о п у с к а ю т с я Т о ж е											
		1	2	1	2	Не допускаются		—	—	—	—
		—	—	Не допускаются		—	—	—	—	—	—
		3	5	3	5	3	5	—	—	—	—
Не допускается		2	допускается	2	допускается	2	допускается	—	—	—	—
То же		1	То же	1	То же	1	То же	—	—	—	—
		—	—	—	—	Не допускаются	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	Не допускаются	1	—	—	—	—
		—	—	—	—	3	5	—	—	—	—
		—	—	—	—	Не допускаются		—	—	—	—
		—	—	—	—	Не допускаются	1	—	—	—	—
		—	—	—	—	Не допускается		—	—	—	—

С. 12 ГОСТ 12566—88

Ассортимент применяемых материалов	Наименование пороков внешнего вида материала	Ассортимент			
		Пальтово-костюмный		Платьево-блузочный, верхние сорочки	
		Сорт	1	2	1
Материал дублированный	Продольные и поперечные складки в дублированных материалах длиной не более 30 мм, заметно выраженные	Не допускаются	1	—	—
	Посторонние включения между дублированными материалами, заметно выраженные, площадью не более 1 см ²	Не допускаются	2	—	—
	Несклейка материалов площадью не более 2 см ²	Не допускается	3	—	—
	Сквозные отверстия поролона диаметром от 2 до 5 мм	Не допускаются	3	—	—
	Точечное проникновение клея через ячейки кружевного полотна	—	—	—	—
	Складки лицевого материала, продольные складки изнаночного материала, пятна от оплавления пенополиуретана на материале дублирования, пузыри, пробитие клея на лицевую сторону материала	Не допускаются	—	—	—
	Неприработка узорной, обводной нити; сброс петли (пропуск стежков); полосы загрязненные, графитные	—	—	—	Н е д о
	Восстановление рисунка в 1—2 нити	—	—	Не допускается	Допускается
	Поперечные уплотнения нитей или разреженные полосы	—	—	—	Д о п у с
	Перекос рисунка, % от ширины детали	—	—	2	4
Материалы прорезиненные	Пятна, сгустки клея на лицевой стороне, непрорезиненная ткань, смещение ткани, полосы клея, продольные складки, пробитость резинового покрытия	Не допускаются	—	—	—
	Пятна, сгустки клея на изнаночной стороне	Допускаются	—	—	—
	Дыры; стык утеплителя (при просвечивающем материале верха); стыки ткани верха или подкладки; складки утеплителя, верха и подкладки; нарушение рисунка стежки	—	—	—	Не допускаются
Стеганое полотно	Пятно площадью не более 1 см ²	Не допускается	2	—	—
	Сдиры, посторонние включения, царапины	Не допускаются	—	—	—
	Замины, заломы, утолщения и вмятины площадью не более 1 см ²	Не допускается	1	—	—
	Киперность, трещины полимерного покрытия, поруб, отслаивание отделочного покрытия	Не допускаются	—	—	—
Кожа искусственная	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 4

изделий		Изделия бельевые и для новорожденных		Корсетные изделия		Головные уборы		Белье постельное		Одеяла, покрывала	
изделий		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
—	—	Не допускаются	1	Не допускаются	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Не допускаются	1	Не допускаются	1	—	—	—	—	—	—
—	—	Не допускается	1	Не допускается	1	—	—	—	—	—	—
—	—	Не допускается	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Допускается	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	Н е д о п у с к а ю т с я						—	—	—	—
п у с к а ю т с я		Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается	—	—
кают ся по образцу		2	4	2	4	2	4	2	4	—	—
—	—	—	—	—	—	Не допускаются	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	Допускаются	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Не допускаются
—	—	—	—	—	—	Не допускается	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	Не допускаются	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	Не допускаются	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	Не допускаются	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	Не допускаются	—	—	—	—	—

С. 14 ГОСТ 12566—88

П р и м е ч а н и я:

1. Распространенные пороки внешнего вида основного материала: разнооттеночность, мушковатость, шишковатость, засоренность, полосы по основе, неравномерность стрижки ворса, стык от шаблона, непропечатанные места, растрата, неровнота набивки по цвету, пятна оттеночные и желтизна в светлом мехе, зебристость и волнистость ворса, ввязывание концов ворса в грунт, вработка посторонних по цвету пучков волокон, утолщения или утонения от неровноты пряжи и нитей в трикотажных полотнах, смещение петельных рядов, разноцветность кожи и покрывной пленки и др. в изделиях 1-го сорта не допускаются (за исключением пороков, допускаемых) в материалах 1-го сорта), в изделиях 2-го сорта допускаются в соответствии с утвержденными образцами-эталонами пороков на материалы.

2. Пороки внешнего вида материала, не предусмотренные таблицей, приравнивают к аналогичным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЗАКРЫТЫМ

Части полочек, закрытые лацканами (в изделии, не застегивающемся до верха);
подборта;
части деталей изделия, закрытые накладными деталями и отделками;
верх нижней части рукава на расстоянии 1/3 длины рукава от линии проймы;
подгиб изделия, рукавов и шлиц;
нижний воротник;
обтачки;
подзоры карманов;
гульфик и откосок брюк;
подкладка деталей изделия;
прокладки;
налобник и полуналобник;
нижняя кокетка;
нижняя манжета;
нижняя стойка воротника;
детали потайной застежки из основного материала и подкладки;
нижний пояс (в незавязывающемся поясе);
внутренние участки складок (при условии, что складки не расходятся);
изнаночная сторона корсетных изделий из непросвечивающихся материалов;
нижняя часть верхних сорочек, предназначенных для носки с заправкой в брюки на расстоянии 15 см — в сорочках ростов 74 — 116 см, 25 см — в сорочках ростов 122 — 152 см, 30 см — в сорочках выше роста 152 см;
нижние части блузок, предназначенных для носки с заправкой в юбку, на расстоянии от низа 15 см — в блузках ростов 122 — 152 см и 20 см — в блузках выше роста 152 см.