



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ТРУБЫ МЕЛЬХИОРОВЫЕ
ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**ГОСТ 10092—75
(СТ СЭВ 2035—79)**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ТРУБЫ МЕЛЬХИОРОВЫЕ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ
АППАРАТОВ

Технические условия

Cupro-nickel tubes for heat exchanging apparatus
Specifications**ГОСТ**
10092-75

(СТ СЭВ 2035—79)

ОКП 18 4750

Срок действия
с 01.01.77
до 01.01.92**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на тянутые и холоднокатаные мельхиоровые трубы, применяемые в различных отраслях промышленности для изготовления теплообменных аппаратов, работающих в условиях морской воды.

Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня труб с толщиной стенки от 0,8 до 2 мм соответствуют требованиям высшей категории качества, для труб с толщиной стенки выше 2 мм — требованиям первой категории качества.

(Измененная редакция, Изд. № 3).

1. СОПЛАМЕНТ

1.1. Диаметр и толщина стенки тянутых и холоднокатанных труб должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наружный диаметр, мм		Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм							
Номин	Пред откл	0,8±0,08	1,0±0,10	1,2±0,12	1,5±0,15	2,0±0,20	2,5±0,25	3,0±0,30	4,0±0,40
10	—0,18	0,205	0,252	0,295	0,356	—	—	—	—
11		—	—	—	—	—	—	0,671	—
12		0,251	0,308	—	0,440	—	—	—	—
13		0,272	0,335	0,395	0,482	0,615	0,734	0,839	—
14		0,293	0,363	—	0,524	0,671	0,804	0,923	—
15		0,317	0,391	0,462	0,566	0,726	0,874	1,007	—
16		0,339	0,419	0,495	0,608	0,782	0,944	1,090	1,340
17		0,358	0,447	0,530	0,650	0,839	1,014	1,174	—
18		0,385	0,475	—	0,692	0,894	1,083	1,258	1,564
19	—0,24	0,406	0,503	0,596	0,734	0,950	1,153	1,342	—
20		0,429	0,531	—	0,776	1,006	1,223	1,424	—
21		—	0,559	—	—	—	—	—	—
22		0,474	0,587	0,698	0,859	1,117	1,363	1,594	—
23		0,497	0,615	—	0,901	1,174	1,433	1,678	—
24		0,519	0,643	—	0,943	1,230	1,503	1,761	2,237

Продолжение табл. 1

Наружный диаметр, мм		Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм							
Номин.	Пред. откл.	0,8±0,08	1,0±0,10	1,2±0,12	1,5±0,15	2,0±0,20	2,5±0,25	3,0±0,30	4,0±0,40
25	—0,24	0,541	0,671	—	0,985	1,284	1,573	1,845	—
26		—	0,699	—	1,027	1,341	1,643	1,927	—
28		—	0,754	—	1,111	1,452	1,859	2,097	2,684
30		—	0,810	—	1,195	1,566	1,922	2,265	—
32	—	—	0,866	—	1,279	1,678	2,062	2,432	3,131
34	—	—	0,921	—	1,361	—	—	2,600	—
35	—	—	0,949	—	1,403	1,845	2,272	2,684	—
36	—0,30	—	0,979	—	1,447	1,901	2,342	2,768	—
38		—	1,034	—	1,531	2,013	2,481	2,936	—
40		—	1,090	—	1,615	2,125	2,621	3,104	—
45		—	—	—	—	2,405	2,971	3,523	—
50	—	—	—	—	—	2,684	3,320	3,942	—

Примечания:

1. Теоретическая масса вычислена по номинальному диаметру и номинальной толщине стенки. Плотность мельхиора принята равной 8,9 г/см³.

2. Трубы с толщиной стенки 1,2; 1,5 и 2 мм высшей категории качества должны изготавляться с предельными отклонениями по толщине стенки:

±0,11 мм — для толщины стенки 1,2 мм;

±0,13 мм — для толщины стенки 1,5 и 2 мм.

(Измененная редакция, Иzm. № 3).

С. 4 ГОСТ 10092—75

1.2. Трубы изготавляются длиной от 1 до 6 м. Масса одной трубы не должна превышать 5 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1.3. Трубы должны изготавляться мерной длины или кратной ей в пределах длин, установленных в п. 1.2 с интервалом 50 мм. Предельные отклонения по длине мерных труб должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Длина труб, м	Предельные отклонения, мм
До 8	+5
Св. 8	+10

1.4. Трубы кратной длины должны изготавляться с припуском на каждый рез по 5 мм и с предельными отклонениями на общую длину, установленными для труб мерной длины.

Примеры условных обозначений труб

Условные обозначения проставляются по следующей схеме:

Труба	X	XX	X	X	...	XX	...	ГОСТ 10092—75
Способ изго- тования								
Форма сечения								
Точность изго- тования								
Состояние материала								
Размеры трубы								
Длина								
Марка сплава								
ГОСТ								

при следующих сокращениях:

тянутая или холоднокатаная	— Д;
круглая	— КР;
мягкая	— М;
полутвердая	— П;
кратной длины	— КД;
мерной длины	— МД.

Примечание. Знак «Х» ставится вместо отсутствующих данных (за исключением длины).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трубы изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.1а. Трубы изготавливают из мельхиора марок МНЖМц 10—1—1 и МНЖМц 30—1—1 по ГОСТ 492—73.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2.2. Трубы должны изготавляться в мягком или полутвердом состоянии.

2.3. Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть чистыми.

Допускаются отдельные мелкие поверхностные дефекты: углубления, риски, плены, задиры, забоины, вмятины, если они не выводят трубы при контрольной зачистке за предельные отклонения по размерам, а также кольцеватость, следы правки, потемнения, пятна от конденсации и высыхания влаги и цвета побежалости.

Не допускаются внутренние дефекты в виде раковин, расслоений, неметаллических включений и пережога, выявляемые методом неразрушающего контроля.

2.4. Трубы должны быть ровно обрезаны и не должны иметь значительных заусенцев.

Косина реза не должна превышать 1,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.5. Овальность и разностенность труб не должна выводить их размеры за предельные отклонения по наружному диаметру и по толщине стенки.

Овальность труб диаметром 30 мм и более с толщиной стенки 1 мм устанавливается по соглашению между изготавителем и потребителем.

2.6. Трубы должны быть прямыми. Местная кривизна труб не должна превышать 5 мм на 1 м длины. Общая кривизна трубы не должна превышать произведения местной кривизны на 1 м на длину трубы в метрах.

Для труб полутвердого состояния высшей категории качества кривизна не должна превышать 3 мм на 1 м длины.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.7. Механические свойства труб должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Марка сплава	Состояние материала	Временное сопротивление σ_v , МПа (кгс/мм ²), не менее	Относительное удлинение после разрыва δ_{10} %, не менее	Твердость по Виккерсу HV ₅
МНЖМц 10—1—1	Мягкое	290 (30)	30	—
МНЖМц 30—1—1	Мягкое	360 (37)	30	90—130
	Полутвердые	490 (50)	10	140—190

Примечание. Величины условного предела текучести являются справочными и приведены в справочном приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.8. Трубы должны быть герметичными.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.9. Трубы должны выдерживать испытание на сплющивание без образования трещин и надрывов.

Образцы мягких труб сплющивают до расстояния между сплющивающимися плоскостями, равного толщине стенки, полутвердых — до расстояния между сплющивающимися плоскостями, равного семикратной толщине стенки.

Причение. При семикратной толщине стенки, превышающей наружный диаметр или равный ему, сплющивание производится до расстояния, равного трехкратной толщине стенки.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.10. Трубы должны выдерживать раздачу без образования трещин и надрывов при увеличении наружного диаметра мягких труб на 25%, полутвердых на 15%.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.11. Трубы должны выдерживать бортование на угол 90° на длине 1,5—2,0 мм без образования трещин и надрывов.

2.12. Средний размер зерна материала труб в мягким состоянии должен быть от 0,01 до 0,05 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.13. (Исключен, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одной марки сплава, одного размера и одного состояния материала и должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение труб;

номер партии;

массу нетто партии;

результаты испытаний (по требованию потребителя).

Масса партии должна быть не более 2000 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2. Контролю наружной поверхности и размеров должна быть подвергнута каждая труба партии.

3.3. Контролю внутренней поверхности труб с внутренним диаметром до 12 мм должны быть подвергнуты две трубы от каждой 1000 кг партии.

Для труб с внутренним диаметром свыше 12 мм контролю подвергают каждую трубу.

3.4. Для испытания на растяжение и твердость от каждого

1000 кг труб должно быть отобрано по четыре трубы. Измерение твердости проводят по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.5. Испытанию на герметичность подвергают каждую трубу партии. Допускается на предприятии-изготовителе испытание труб на герметичность проводить неразрушающими методами контроля.

3.6. Для испытания труб на сплющивание, раздачу и бортование отбирают по две трубы от партии.

3.7. Для контроля химического состава и величин зерна отбирают по две трубы от партии.

3.8. Испытанию неразрушающими методами контроля подвергают каждую трубу партии по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.9. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторное испытание на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторного испытания распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Осмотр наружной и внутренней поверхности труб должен производиться без применения увеличительных приборов.

4.2. Осмотр внутренней поверхности труб внутренним диаметром более 12 мм должен производиться просмотром на световой экран каждой трубы.

Для осмотра состояния внутренней поверхности труб с внутренним диаметром 12 мм и менее от каждой из отобранных труб отрезают образцы длиной 150 мм.

Образцы разрезают вдоль на две части и осматривают.

4.3. Диаметр и стенку трубы контролируют микрометром по ГОСТ 6507—78.

Длину трубы измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427—75 или рулеткой по ГОСТ 7502—80.

Косину реза проверяют шупом по ГОСТ 882—75 с помощью угольника по ГОСТ 3749—77. Допускается контролировать размеры труб другим аналогичным инструментом, обеспечивающим необходимую точность измерения.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4.4. Кривизну труб проверяют следующим образом: трубу помещают на плиту, к проверяемой трубе прикладывают поверочную линейку длиной 1 м по ГОСТ 8026—75 и с помощью щупов по ГОСТ 882—75 измеряют максимальное расстояние между линейкой и трубой.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4.5. Трубы на растяжение испытывают по ГОСТ 10006—80 на продольных образцах. Для испытания от каждой трубы, взятой от партии, отбирают по два образца от конца и середины трубы. Отбор образцов для испытания на растяжение — по ГОСТ 24047—80.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.6. Испытание на герметичность проводят гидравлическим давлением 6,9 МПа (70 кгс/см²) в течение 10 с по ГОСТ 3845—75.

По согласованию изготовителя с потребителем проводят испытание гидравлическим давлением выше 6,9 МПа (70 кгс/см²).

Допускается испытание на герметичность проводить воздухом давлением 0,65—0,8 МПа (7—8 кгс/см²) в течение 5 с в ванне, заполненной водой, без утечки воздуха из трубы.

При возникновении разногласий в оценке качества испытание на герметичность проводят гидравлическим давлением.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.7. Испытание на раздачу — по ГОСТ 8694—75. Раздачу производят с помощью оправки с углом конусности 12°. По требованию потребителя раздачу производят с помощью оправки с углом конусности 45°.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.8. Испытание на сплющивание — по ГОСТ 8695—75.

4.9. Испытание на бортование — по ГОСТ 8693—80.

4.9а. Для испытания на раздачу, сплющивание, бортование от каждой трубы, взятой от партии, отбирают по одному образцу.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

4.10. Определение химического состава должно проводиться по ГОСТ 25086—81, ГОСТ 6689.1-80—ГОСТ 6689.22-80 или другими методами, не уступающими по точности стандартным. Отбор и подготовка проб для химического анализа — по ГОСТ 24231—80.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.11. Определение величины зерна — по ГОСТ 21073.0—75, ГОСТ 21073.1—75.

4.12. Контроль неразрушающими методами производят по ГОСТ 17410—78 или по методике, изложенной в обязательном приложении.

Методы контроля устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

4.13. Измерение твердости — по ГОСТ 2999—75 при нагрузке 10 кг. Для измерения твердости отбирают от каждой трубы, взятой от партии, по два образца от конца и середины трубы.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Трубы должны быть упакованы в деревянные ящики типов I, II, III, IV по ГОСТ 2991—85, типов IV, V по ГОСТ 10198—78.

Масса грузового места должна быть не более 80 кг. При механизированной погрузке и выгрузке масса грузового места допускается более 80 кг.

Допускается транспортирование труб, кроме полутвердых с толщиной стенки до 1 мм включительно и мягких труб с толщиной стенки до 1,5 мм включительно, в контейнерах по ГОСТ 22225—76, ГОСТ 18477—79 без упаковки в ящики. При этом трубы должны быть уложены и укреплены таким образом, чтобы они не перемещались в контейнере во время транспортирования.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается другая тара по нормативно-технической документации, не ухудшающая надежности упаковки и качества труб.

Упаковка должна обеспечивать предохранение груза от повреждений при транспортировании при условии многоярусной загрузки вагона до полной вместимости (грузоподъемности). Укрупнение грузовых мест — по ГОСТ 21929—76.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.2. В каждый ящик и контейнер должен быть вложен упаковочный лист или ярлык с указанием:

- а) товарного знака или наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;
- б) номера партии;
- в) условного обозначения.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.3. На каждом ящике должны быть указаны данные, перечисленные в п. 5.2, а также масса нетто партии.

5.4. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

5.5. Трубы транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Размещение и крепление труб, перевозимых по железной дороге, должны соответствовать правилам погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообщения СССР.

При транспортировании трубы должны быть защищены от механических повреждений, попадания влаги и активных химических веществ.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.6. Трубы должны храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих механические повреждения труб, попадания на них влаги и активных химических веществ.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

МЕТОД ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ

Метод применяется при контроле металлических труб диаметром от 3 до 47 мм с толщиной стенки до 3 мм с целью выявления нарушения сплошности материала (трещин, рисок, включений, расслоений, вмятин, раковин, закатов и др.) на наружной и внутренней поверхности труб и в толще материала.

Вихретоковой контроль обеспечивает выявление в отожженных и неотожженных трубах дефектов, которые приводят к одинаковым или большим искажениям электромагнитного поля, чем искусственный дефект, на который настроена чувствительность дефектоскопа. Действительные размеры дефектов, их форма и характер определяются с помощью металлографических исследований.

1. АППАРАТУРА И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ

1.1 Контроль качества труб проводят с помощью любого вихретокового дефектоскопа с проходными датчиками, имеющего рабочие частоты в диапазоне 4—16 кГц и работающего при температуре окружающей среды 5—50°C и относительной влажности 30—95% и обеспечивающего контроль при скорости перемещения не менее 0,5 м/с.

1.2 Вихретоковой дефектоскоп должен быть снабжен протяжноцентрирующим устройством, обеспечивающим жесткую центровку трубы в зоне контроля и стабильную скорость ее перемещения.

1.3 Диаметр проходного отверстия датчика (преобразователя) выбирают с таким расчетом чтобы получить максимальное заполнение отверстия, т. е. чтобы диаметр проходного отверстия датчика не превышал диаметра контролируемой трубы более чем на 3 мм.

1.4 Испытательные образцы изготавливают из трубы того же сплава, состояния и типоразмера, что и контролируемые трубы. Труба не должна иметь дефектов.

1.5 Для проведения вихретокового контроля применяются проходной и непроходной испытательные образцы в виде отрезка трубы длиной около 2000 мм, в стенке которой на расстоянии 1000 мм от края высверливается радиальное сквозное отверстие.

1.5.1 Допускается изготовление испытательных образцов с несколькими искусственными дефектами при условии, что расположение их в испытательном образце исключает их взаимное влияние друг на друга при настройке чувствительности аппаратуры.

1.6 Проходной и непроходной испытательные образцы предназначены для настройки чувствительности дефектоскопа и хранятся на участке контроля.

1.6.1 Непроходной испытательный образец предназначен для настройки и периодической проверки предела чувствительности контроля, обеспечивающего выявление недопустимых по стандарту дефектов. Диаметр отверстия должен обеспечивать чувствительность, при которой трубы, имеющие недопустимые дефекты, отбраковываются.

1.6.2 Проходной испытательный образец предназначен для проверки предела чувствительности, исключающего возможность завышения чувствительности метода.

1.7 В зависимости от назначения, технологии изготовления и качества поверхности контролируемых труб используют испытательные образцы с одинаковыми размерами проходного и непроходного отверстия: диаметр проходного отверстия 0,65, 0,65, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00 мм, диаметр непроходного отверстия соответственно 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 мм.

2. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

2.1. Трубы должны быть очищены от пыли, грязи, масел, металлической стружки, отслаивающейся окалины и других загрязнений.

2.2. Настройку чувствительности аппаратуры проводят по испытательным образцам в соответствии с последовательностью операций, предусматриваемых правилами эксплуатации используемой вихревой аппаратуры.

Настройка чувствительности аппаратуры по испытательным образцам должна соответствовать условиям производственного контроля труб.

2.3. Настройка чувствительности по непроходному испытательному образцу считается законченной, если не менее чем при пятикратном пропускании образца через дефектоскоп в установленном режиме происходит 100%-ная регистрация искусственного дефекта.

При указанных проверках уровня настройки чувствительности испытательный образец перед вводом в дефектоскоп проворачивается каждый раз на угол 60—80° относительно предшествующего положения.

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

3.1. Трубы по одной подаются к протяжному устройству, предназначенному для подачи труб к датчику дефектоскопа с определенной постоянной скоростью.

3.2. Правильность настройки прибора проверяют по испытательным образцам после каждого перерыва в работе, а при непрерывной работе — через каждые 250—300 труб однократным прогоном проходного и непроходного испытательного образца.

3.3. При нарушении настройки повторяют проверку режима работы. Все трубы, прошедшие контроль при нарушенной настройке, подвергают вторичной проверке.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Индикация дефектного участка осуществляется сигнальной лампочкой, загораящейся при его прохождении через датчик. Прибор может работать в автоматизированном режиме, обеспечивая сортировку проконтролируемых труб. Кроме того, к нему могут быть подключены регистрирующие и маркирующие устройства.

4.2. Результаты вихревого контроля труб заносят в журнал, в котором указывают: основные условия проведения контроля, испытательный образец, используемый для настройки вихревой аппаратуры, тип установки, объем контроля, рабочую частоту, типоразмер датчика.

4.3. Записи в журнале служат для статистического анализа эффективности контроля труб и состояния технического процесса их производства.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Работы по вихревому контролю труб должны проводиться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий, утвержденных Госэнергонадзором».

С. 12 ГОСТ 10092—75

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Величины условного предела текучести

Марка сплава	Состояние материала	Условный предел текучести $\sigma_0.2$, MPa, не менее
МНЖМц 10—1—1	Мягкое	100
МНЖМц 30—1—1	Мягкое	120

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Л. П. Селезnev, канд. техн. наук; З. И. Потапенко (руководитель темы);
М. Б. Таубкин, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.08.75 № 2135

3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 2035—79 в части труб из медно-никелевых сплавов

4. ВЗАМЕН ГОСТ 10092—62

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые даны ссылки	Номер пункта
ГОСТ 427—75	4.3
ГОСТ 492—73	2.1
ГОСТ 882—75	4.4
ГОСТ 2991—85	5.1
ГОСТ 2999—75	4.13
ГОСТ 3749—77	4.3
ГОСТ 3845—75	4.6
ГОСТ 6507—78	4.3
ГОСТ 6689.1-80—ГОСТ 6689.22-80	4.10
ГОСТ 7502—80	4.3
ГОСТ 8693—80	4.9
ГОСТ 8694—75	4.7
ГОСТ 8695—75	4.8
ГОСТ 10006—80	4.5
ГОСТ 10198—78	5.1
ГОСТ 14192—77	5.4
ГОСТ 17410—78	4.12
ГОСТ 18477—79	5.1
ГОСТ 21073.0—75, ГОСТ 21073.1—75	4.11
ГОСТ 21929—76	5.1
ГОСТ 22225—76	5.1
ГОСТ 24047—80	4.5
ГОСТ 24231—80	4.10
ГОСТ 25086—81	4.10

6. Срок действия продлен до 01.01.92 Постановлением Госстандарта от 25.04.86 № 1093

С. 14 ГОСТ 10092—75

7. Переиздание [май 1987 г.] с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в мае 1981 г., Пост. № 2582, августе 1982 г., апреле 1986 г., июле 1987 г. (ИУС 8—81, 11—82, 8—86, 7—87].

Редактор *И. В. Виноградская*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Л. В. Сницарчук*

Сдано в наб. 01.07.87 Подп. в печ. 05.10.87 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-стт. 0,82 уч.-изд. л.
Тираж 4000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Библиография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3055.

Группа В64

Изменение № 5 ГОСТ 10092—75 Трубы мельхиоровые для теплообменных аппаратов. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3322

Дата введения 01.05.89

Вводная часть Второй абзац исключить.

Пункт 11 Таблица 1 Примечание 2. Заменить слова «высшей категории качества» на «повышенной точности».

(Продолжение см с 86)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10092—75)

Пункт 26 Второй абзац Заменить слова «высшей категории качества» на «повышенной точности по кривизне»

Пункты 43 44 Заменить ссылку ГОСТ 882—75 на ТУ 2—034—225—87.

(ИУС № 1 1989 г)

Изменение № 6 ГОСТ 10092—75 Трубы мельхиоровые для теплообменных аппаратов. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.12.90 № 3126

Дата введения 01.01.92

На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменить обозначение **(СТ СЭВ 2035—79) на (СТ СЭВ 2035—89)**

Вводную часть дополнить абзацем «Стандарт соответствует СТ СЭВ 2035—89 в части труб из медно-никелевых сплавов

Требования стандарта в части размеров труб обязательны»

Пункт 1.2 дополнить словами «Трубы изготавливают длиной от 1 до 10 м в договорно правовых отношениях по сотрудничеству»

Пункт 2.3 Первый абзац Заменить слово «чистыми» на «без загрязнений», посредний абзац Заменить слово «пережога» на «трещины»

Пункт 2.11 исключить

Пункт 3.1 Последний абзац Заменить слово «должна быть не более 2000 кг» на «не ограничивается»

Пункт 3.4 изложить в новой редакции «3.4 Для испытания на растяжение, твердость, сплющивание, раздачу, определение химического состава и величины зерна отбирают две трубы от каждого полных и неполных 2000 кг массы партии зерна

На предприятии изготовителю пробу для контроля химического состава допускается отбирать от расплавленного металла

Измерение твердости изготовитель проводит по требованию потребителя»

Пункты 3.6, 3.7 исключить

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.10 «3.10 Для контроля наружной поверхности и размеров труб, а также для контроля внутренней поверхности труб диаметром свыше 12 мм допускается по согласованию изготовителя с потребителем отбирать трубы «вслепую» (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321—73 Планы контроля соответствуют ГОСТ 18242—72 Количество контролируемых труб определяют по табл. 4

Количество труб (N) в партии вычисляют по формуле

$$N = \frac{m}{m_1 l} ,$$

(Продолжение см. с 74)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10092—75)

где m — масса труб в партии, кг,

m_t — теоретическая масса 1 м трубы, кг,

l — длина трубы м

Таблица 4

шт

Количество труб в партии	Количество контролируемых труб	Браковочное число
2—8	2	1
9—15	3	1
16—25	5	1
26—50	8	2
51—90	13	2
91—150	20	3
151—280	32	4
281—500	50	6
501—1200	80	8
1201—3200	125	11

Партию считают соответствующей требованиям стандарта, если браковочное число менее приведенного в табл. 4

Допускается изготавителю при получении неудовлетворительных результатов контролировать каждую трубу

При разногласиях в оценке качества труб объемы выборки должны соответствовать указанным в пп 3.2 и 3.3»

Пункт 4.3 Заменить ссылки ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90, ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—89

Пункт 4.9 исключить

Пункт 4.9а Исключить слово «бортование»

Пункт 4.10 Заменить ссылку ГОСТ 25086—81 на ГОСТ 25086—87

(Продолжение см. с 75)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10092—75)

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.14; «4.14. Контроль поверхности и размеров, проводимый статистическим методом, обеспечивает качество поверхности и размеров труб с вероятностью 96 % (AGL=4 %)».

(Продолжение см. с. 76)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10092—75)

Пункт 5.1 Последний абзац Заменить слова: «Укрупнение грузовых мест — по ГОСТ 21929—76» на «Грузовые места должны быть сформированы в транспортные пакеты. Габаритные размеры пакетов — по ГОСТ 23238—78 и ГОСТ 24597—81»

(ИУС № 3 1991 г.)