

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

операционного контроля качества
строительно-монтажных и специальных работ
при возведении зданий и сооружений

11. ПРОИЗВОДСТВО МАЛЯРНЫХ И ОБОЙНЫХ РАБОТ

TP 94.11 -99

КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

**ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

II. ПРОИЗВОДСТВО МАЛЯРНЫХ И ОБОЙНЫХ РАБОТ

TP 94.11-99

Москва-2000

Технический регламент операционного контроля качества разработан по 12 видам строительно-монтажных работ, каждый из которых издан отдельным томом:

1. Производство земляных работ (ТР 94.01-99)
2. Устройство оснований и возведение фундаментов (ТР 94.02-99)
- 3.1. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении подземной части зданий (ТР 94.03.1-99)
- 3.2. Монтаж сборных железобетонных конструкций при возведении надземной части зданий (ТР 94.03.2-99)
4. Строительство кирпичных зданий (ТР 94.04-99)
5. Монтаж санитарно-технических систем (ТР 94.05-99)
6. Производство отделочных работ (ТР 94.06-99)
7. Устройство кровель (ТР 94.07-99)
8. Устройство гидроизоляции подземной части зданий (ТР 94.08-99)
9. Теплоизоляция стыковых соединений элементов наружных стеновых панелей (ТР 94.09-99)
10. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций (ТР 94.10-99)
11. Производство малярных и обойных работ (ТР 94.11-99)
12. Благоустройство территорий у строящихся зданий (ТР 94.12-99)

Технический регламент разработан ГУП «НИИМосстрой» (тома ТР 94.02-99, ТР 94.05-99...ТР 94.12-99):

-Белоусов Е.Д., д.т.н., профессор, директор; (095) 147-4002
-Белавин Ф. С., к.т.н., зам. директора по научной работе.

-совместно с ПКТИ «Промстрой» (тома ТР 94.01-99, ТР 94.03.1-99, ТР 94.03.2-99 и ТР 94.04-99):

Едличка С. Ю., к.т.н., генеральный директор; (095) 214-33-28
Шахпаронов В. В., к.т.н., зам. генерального директора по научной части; тел. (095) 214-48-00
Ярымов Ю. А. гл. инженер проекта; тел. (095) 214-36-49

-с участием ГУ «Мосстройлицензия»
Емельянов Ю. П., руководитель ГУ.

Технический регламент согласован с АО ХК «Главмосстрой», ОАО «Мосинжстрой», ГУ «Мосстройлицензия», ГУП «Мосстройсертификация» и утвержден Управлением экономической, научно-технической и промышленной политики в строительной отрасли.
Том .11 «Производство малярных и обойных работ» ТР 94.11-99 разработан лабораторией механизированных методов производства малярных работ ГУП «НИИМосстрой»:
Усатова Т.А., к.т.н., зав. лабораторией; (095) 147-40-43
Воропаева Р.И., вед. инженер (095) 147-41-10

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть	3
2. Входной контроль качества лакокрасочных материалов и обоев	4
3. Контроль качества при подготовке поверхностей строительных конструкций под окраску, отделку фактурными составами, оклейку обоями	10
4. Контроль качества малярных работ	15
5. Контроль качества обойных работ	19
6. Обязательные организационно-технологические правила производства малярных и обойных работ	22

Правительство Москвы Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города	Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений 11. Маллярные и обойные работы	TP 94.11-99
--	--	--------------------

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий технический регламент устанавливает проведение операционного контроля качества при производстве малярных, декоративных отделочных и обойных работ строительных конструкций и элементов, включая входной контроль лакокрасочных материалов и обоев.
2. Регламент устанавливает контролируемые параметры, методы и средства измерения, состав и содержания производственного контроля, обязательные организационные технологические правила, обеспечивающие требуемое качество малярных и обойных работ.
3. Технический регламент разработан с учетом требований и положений СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», ВСН 45-96 «Инструкция по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий», ТР 79-98 «Технические рекомендации по подготовке наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте», «Положения о фасадах», разработанных ГУП «НИИМосстрой» и ГУП Центр «ЭНЛАКОМ», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
4. Работы по ремонту, отделке и окраске фасадов зданий следует производить при наличии Паспорта «Колористическое решение, материалы и технология проведения работ», выдаваемого Москомархитектурой по установленной форме, утвержденного Главным художником города Москвы (колористическое решение) и с учетом рекомендаций ГУП Центр «ЭНЛАКОМ» (материалы и технология проведения работ), использовать ЛКМ, имеющие сертификаты соответствия, выданные ОС «Мосстройсертификация» ГУП «НИИМосстрой» или ОС «ЭНЛАКОМСЕРТИФИКАЦИЯ» и экспертные заключения по качеству, выдаваемые ГУП Центр «ЭНЛАКОМ» (Распоряжение мэра Москвы № 354 РМ от 10 апреля 1998 года).
5. Для обеспечения совместимости подготовительных и финишных отделочных материалов необходимо применять однородные системы ЛКМ, включающие материалы для подготовки поверхностей (шпатлевки, пропитки, грунтовки) и окраски (эмали, краски, декоративные штукатурки и фактурные составы).

Разработан: ГУП «НИИМосстрой» и ПКТИ «Промстрой»	Утвержден: Начальник Управления экономической, научно-технической и промышленной политики в строительной отрасли А.И. Воронин	Дата введения в действие: « 30 » июня 2000 г.
---	--	--

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОЕВ

2.1. Общие положения

2.1.1. Настоящий раздел технического регламента распространяется на входной контроль качества лакокрасочных материалов (ЛКМ) и обоев, предназначенных для окраски и оклейки поверхностей строительных конструкций (бетонных, железобетонных, кирпичных, оштукатуренных, асбестоцементных и деревянных).

2.1.2. Настоящий раздел распространяется на входной контроль следующих материалов:

- пропитки, грунтовки, шпатлевки;
- эмали и краски;
- декоративные штукатурки и наполненные составы;
- обои бумажные, влагостойкие, поливинилхлоридные на бумажной основе.

2.1.3. Отделочные материалы и обои готовятся централизованно и поступают на строительные объекты готовыми к употреблению.

2.1.4. Организация транспортирования, складирования и хранения отделочных материалов должна соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 9980.3.86-9980, ГОСТ 28013-81) и технических условий и исключать возможность повреждения, порчи и потери.

Водно-дисперсионные ЛКМ должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не ниже +⁰С.

Обои должны храниться в крытых складах, защищенных от осадков и почвенной влаги.

При необходимости в нормативно-технической документации на конкретных материал указывают другие режимы хранения продукции.

2.1.5. Отделочные материалы должны поставляться в комплекте из расчета на участок, секцию, этаж, ярус, помещение, в соответствие с технологической последовательностью и в сроки, предусмотренные графиком работ.

2.1.6. Материалы, применяемые для подготовки, окраски и оклейки обоями поверхностей строительных конструкций, должны проверяться при поступлении на склад или на строительные объекты.

2.1.7. При входном контроле ЛКМ и обоев проверяется:

- соответствие отделочных материалов цвету и наименованию (для ЛКМ), соответствие номеру рисунка, расцветке и артикулу (для обоев), соответствие ассортименту материалов, указанных в Паспорте (ЛКМ для фасадов);
- наличие и содержание документов о качестве, этикеток и других сопроводительных документов;
- наличие сертификатов соответствия системы ГОСТ Р, выданных ОС «Мосстройсертификация» ГУП «НИИМосстрой» или ОС «ЭНЛАКОМСЕРТИФИКАЦИЯ» ГУП Центр «ЭНЛАКОМ»;

- соответствие основных показателей материалов требованиям нормативно-технической документации.

2.1.8. Для проверки состояния упаковки, правильности маркировки, проверки массы нетто, контроля качества партии отделочного материалов от партии отбирают случайную выборку.

Объем выборки ЛКМ устанавливается по ГОСТ 9980.1-86.

Отбор проб осуществляется по ГОСТ 9980.2-86.

Объем выборки обоев устанавливается по ГОСТ 6810-86.

2.1.9. Масса средней пробы жидких и пастообразных ЛКМ должна быть не менее 0,5 кг.

Объем проб штукатурных растворов, сухих смесей, декоративных штукатурок и наполненных составов должен быть не менее 3-х литров.

Для контроля соответствия обоев нормативно-технической документации от каждой партии отбирают 3 % рулонов, но не менее 3-х штук.

2.1.10. Дополнительно контроль отделочных материалов производится в случаях:

- нарушения целостности упаковки или маркировки;
- несоответствия условий хранения требованиям стандартов или техническим условиям на эти материалы;
- по истечению гарантийного срока годности;
- при случайном замораживании водно-дисперсионных ЛКМ (размораживание ЛКМ производят при комнатной температуре без подогрева).

2.1.11. При получении неудовлетворительных результатов испытаний материалов хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку этого показателя на удвоенной выборке.

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию, при получении неудовлетворительных результатов партию бракуют.

2.2 КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

№	Наименование материала	Контролируемый параметр	Методика измерений	Средство измерения
1	Упрочняющие и пропитывающие материалы	<ul style="list-style-type: none"> - внешний вид - условная вязкость - время высыхания - впитывающая способность - массовая доля нелетучих веществ 	Визуально ГОСТ 8420-74x ГОСТ 19007-73x Визуально ГОСТ 17537-72	вискозиметр тип ВЗ-246 (ГОСТ 9070-75), секундомер с погрешностью $\pm 0,2$ с (ГОСТ 5072-79), термометр ртутный лабораторный с ценой деления $0,5^{\circ}\text{C}$ секундомер с погрешностью $\pm 0,2$ с (ГОСТ 5072-79), гиря массой 200 гр, термометр ртутный лабораторный весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,02 гр.
2	Шпатлевочные составы	<ul style="list-style-type: none"> - тонкость помола (для сухих шпатлевок) или перетира (для шпатлевок готовых к употреблению), - прочность сцепления с основанием, - время высыхания; 	ОСТ 66 18-81 ГОСТ 24064-80 ГОСТ 19007-73x	весы технические I-II класса, сито с сеткой № 02 (ГОСТ 6613-86) разрывная машина (погрешность измерений не более 1 %) секундомер с погрешностью $\pm 0,2$ с

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - удобонаносимость, шлифуемость - усадочность; - стойкость к статическому воздействию воды; влажность сухой шпатлевочной смеси 	ОСТ 66 18-81 ОСТ 66 18-81 ОСТ 66 18-81 ГОСТ 22688-77	<p>(ГОСТ 5072-79), гиря массой 200 гр , прибор для измерения толщины покрытия с погрешностью не более 10 %</p> <p>Визуально</p> <p>трафарет в виде металлической пластины толщиной 0,3-0,5 мм с вырезом 130x50 мм</p> <p>визуально</p> <p>весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,02 гр.</p>
3	Краски, эмали, грунты, готовые к применению декоративные наполненные составы	<ul style="list-style-type: none"> - внешний вид пленки покрытия - условная вязкость материала; - массовая доля нелетучих - степень перетира 	Визуально ГОСТ 8420-74х. ГОСТ 17537-72 ГОСТ 6589-74	<p>вискозиметр тип В3-246 (ГОСТ 9070-75), секундомер с погрешностью $\pm 0,2$ с</p> <p>(ГОСТ 5072-79), термометр ртутный лабораторный с ценой деления $0,5^{\circ}\text{C}$.</p> <p>весы лабораторные технические с погрешностью взвешивания не более 0,02 гр</p> <p>Прибор типа «Клин»</p>

1	2	- 3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - подвижность (для наполненных составов) - время высыхания до степени 3 - адгезия к основанию - смываемость (для водно-дисперсионных материалов) - плотность (для тиксотропных ЛКМ) - стойкость к статическому воздействию воды и раствору щелочи 2,5 % - показатель pH 	<p>ГОСТ 5802-86х</p> <p>ГОСТ 19007-73х</p> <p>ГОСТ 15140-78, метод 2</p> <p>ГОСТ 28196-89х</p> <p>ГОСТ 28513-90</p> <p>ГОСТ 9.403-80х</p>	<p>эталонный конус со штативом и сосудом</p> <p>секундомер с погрешностью $\pm 0,2$ с (ГОСТ 5272-79), гиря массой 200 гр (ГОСТ 19007-78), прибор для измерения толщины покрытия с погрешностью не более 10 %</p> <p>прибор для измерения толщины покрытия с погрешностью не более 10 %, лупа с 4-х кратным увеличением</p> <p>секундомер с погрешностью $\pm 0,2$ с (ГОСТ 5072-79), весы лабораторные до 200 гр 2-ого класса точности (ГОСТ 24-104-80)</p> <p>весы аналитические с погрешностью не более 0,0002 гр, пикнометр стеклянный объемом 100 см³</p> <p>визуально</p> <p>индикаторная бумага</p>
4.	2-х компонентные силикатные краски	- период силикатизации	ГОСТ 16976-71	визуально

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - влажность сухой пигментной части; - тонкость помола сухой пигментной части; - плотность жидкого калийного стекла 	<p>ГОСТ 21119.4-75 ГОСТ 21119.4-75 ГОСТ 16976-71</p>	<p>весы лабораторные до 200 гр 2-ого класса точности (ГОСТ 24104-80) сито № 0,2 (ГОСТ 6613-86)</p> <p>набор ареометров с погрешностью не более 0,001 гр. на см³ на 1,30 г/см³ и на 1,15 гр/см³, цилиндр вместимостью 500 см³ (ГОСТ 1770-74)</p>
5.	Декоративные и терразитовые штукатурки	<ul style="list-style-type: none"> - подвижность; - прочность сцепления с основанием; - водопоглощение; - предел прочности при сжатии; - трещиностойкость. 	<p>ГОСТ 5802-86 ГОСТ 24064-80 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 5802-86</p>	<p>эталонный конус со штативом и сосудом разрывная машина (погрешность измерений не более 1 %)</p> <p>весы лабораторные (ГОСТ 24104-80) пресс гидравлический (ГОСТ 28840-90), штангенциркуль (ГОСТ 166-80)</p> <p>визуально</p>
6.	Обои	<ul style="list-style-type: none"> - художественно эстетические показатели (цвет, рисунок, фактура, красочный фон лицевой поверхности) и техничность исполнения (механические повреждения, разрывы кромок, 	ГОСТ 6810-86	визуально, размер дефектов определяется лупой (ГОСТ 25706-83)

		смещения элементов рисунка) - длина рулона - ширина рулона		металлическая линейка (ГОСТ 427-75) или металлическая рулетка (ГОСТ 7502-89) с погрешностью $\pm 0,1$ мм штангенциркуль тип ШЦ 111 (ГОСТ 166-89), погрешность измерений 0,1 мм
--	--	--	--	--

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОКРАСКУ, ОТДЕЛКУ ФАКТУРНЫМИ СОСТАВАМИ, ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ.

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1. Настоящий раздел технического регламента распространяется на контроль качества при подготовке поверхностей строительных конструкций (бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных, листов сухой гипсоцементной штукатурки и т п) и элементов зданий (стен, потолков, перегородок, откосов и т.д.) под окраску, отделку фактурными составами и оклейку обоями

3.1.2. Регламент устанавливает контролируемые параметры, методы и средства измерения, состав и содержания производственного контроля, обязательные организационные технологические правила, обеспечивающие требуемое качество подготовки поверхности под окраску и оклейку обоями.

3.2. Контролируемые параметры и средства контроля

№	Контролируемые параметры	Величина предельных отклонений	Метод и объем контроля	Средства измерений
1	2	3	4	5
1.	Температура окружающей среды и влажность воздуха: - при работе внутри помещений; - при работе на фасадах с водно-дисперсионными материалами; - при работе на фасадах с материалами на растворителях.	Не ниже +10 град.С. Не более 70 %. Не ниже + 5 град.С. Не выше + 27 град.С. Не ниже - 10 град.С. Не выше + 27 град.С.	Измерительный. Температурно-влажностный режим поддерживать круглосуточно.	Термометры бытовые: ТБН-2, ТБН-3, ТБН-4; Психрометры: ПБ-1А, ПБУ-1М.
2.	Допускаемая влажность поверхностей: - кирпичных, оштукатуренных; - бетонных; - деревянных;	Не более 8 Не более 5 Не более 12	Измерительный. Не менее 3-х измерений на 10 м ² поверхности.	Влагомеры: ВПК-200, ВСКМ-12; Сушильно-весовым способом в соответствии с ГОСТ 5802 (п.8)
3.	Отклонение поверхности от плоскости: - простая окраска или оклейка обоями; - улучшенная окраска; - высококачественная окраска.	Не более 3-х неровностей глубиной или высотой до 5 мм включительно. Не более 2-х неровностей глубиной или высотой до 3 мм включительно. Не более 2-х неровностей глубиной или высотой до 2 мм включительно.	Измерительный на любом участке поверхности площадью 4 м ²	Линейка 150 (ГОСТ 427). Метр складной МСД-1, МСМ-82. Штангенциркуль ШЦ-1.
4.	Отклонения плоскости от вертикали (стен) или горизонтали (потолков): - простая окраска или оклейка обоями	3 мм на 1м высоты, длины, но не более 15 мм на всю высоту или длину	Измерительный. Не менее 5 измерений контролльной двухметровой рейкой на 50...70 м ²	Рейка контрольная КРД-2. Уровень строительный УС5-2-П. Линейка 150 (ГОСТ 427).

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - улучшенная окраска; - высококачественная окраска. 	<p>помещения. 2 мм на 1 м высоты (длины), но не более 10 мм на всю высоту (длину) помещения. 1 мм на 1 м высоты (длины), но не более 5 мм на всю высоту (длину) помещения.</p>	поверхности.	Метр складной МСМ-82.
5.	<p>Отклонение лузг, усенков, оконных дверных откосов, пилляр:</p> <ul style="list-style-type: none"> - простая окраска или оклейка обоями; - улучшенная окраска; - высококачественная окраска. 	<p>4 мм на 1 м высоты или длины, но не более 10 мм на весь элемент. 2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на весь элемент. 1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 3 мм на весь элемент.</p>	<p>Измерительный. Не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50...70 м² поверхности.</p>	<p>Отвес ОТ 100, ОТ 200, ОТ 400. Линейка 150 (ГОСТ 427). Метр складной МСД-1, МСМ-82.</p>
6.	<p>Поверхности, облицованные листами сухой гипсовой штукатурки не должны иметь:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - нарушений креплений листов; - отслоения картона от гипса с торца листа на величину более 20 мм; - надрывов картона на длину более 30 мм; - более 2-х поврежденных кромок листов с длиной повреждения более 30 мм и шириной более 10 мм. 	<p>Визуальный сплошной осмотр. Измерительный.</p>	<p>Линейка 150 (ГОСТ 427). Метр складной МСД-1, МСМ-82.</p>

1	2	3	4	5
7.	<p>В выравнивающих составах, предназначенных для заделки дефектов в виде сколов, раковин, трещин и т.п. контролируются следующие показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выравнивающие составы должны проходить без остатка через сетку размером ячеек 1,25; - подвижность выравнивающих составов; - предел прочности при сжатии; - наличие трещин; 	<p>8-12</p> <p>Не менее 5 МПа</p> <p>Нанесенный толщиной 2 см состав на кирпичную подложку не должен давать трещин в процессе твердения и через 24 ч после затвердения.</p>	<p>Измерительный. Периодически 3-4 раза в смену.</p> <p>Измерительный. Периодически 3-4 раза в смену.</p> <p>Каждая партия</p> <p>Визуальный..</p>	<p>Стандартный набор сит КСИ.</p> <p>Эталонный конус (ГОСТ 5802)</p> <p>Пресс гидравлический марки «П» (ГОСТ 5802)</p>
8.	<p>В шпатлевочных составов, предназначенных для сглаживания поверхностей, контролируются следующие показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тонкость помола; - подвижность шпатлевочных составов; 	<p>Остаток на сите не более 1 %.</p> <p>4-8 см</p>	<p>Измерительный.</p> <p>Периодически 3-4 раза в смену.</p>	<p>Сито с сеткой № 020 (ГОСТ 3584-73).</p> <p>Эталонный конус (ГОСТ 5802).</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - прочность сцепления (через 24 часа), - время высыхания шпатлевочных покрытий; - удобонасимость шпатлевочных составов; - усадочность; - шлифуемость; - стойкость к статическому воздействию воды (для фасадных работ). 	<p>не менее 0,1 МПа</p> <p>не более 24 ч</p> <p>Должна быть удобонасима.</p> <p>Нанесенный на бетонную или деревянную поверхность и высушенный слой шпатлевки толщиной 0,3-0,5 мм не должен иметь усадочных трещин</p> <p>Шпатлевочное покрытие после высыхания должно легко шлифоваться мелкозернистой шкуркой.</p> <p>Не менее 24 ч</p>	<p>Измерительный, каждая партия</p> <p>Измерительный Не менее 3-х измерений на 50 .. 70 м² поверхности покрытия</p> <p>Визуальный</p> <p>Не менее 3-х измерений на 50...70 м² поверхности покрытия Визуальный.</p> <p>Визуальный</p> <p>Визуальный</p>	<p>Универсальные испытательные машины Р-0,5, Р-5, Р-10, Р-20, Р-50, Р-100.</p> <p>Шпатель.</p> <p>Шпатель, шаблон</p> <p>Мелкозернистая наждачная шкурка</p> <p>ГОСТ 9.403-80</p>
9.	<p>Грунтовочные составы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вязкость грунтовочных составов, - время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)град.С грунтовочных составов, 	<p>Не менее 10 сек</p> <p>Не более 20 ч</p>	<p>Измерительный</p> <p>Визуальный.</p>	<p>В соответствии с ГОСТ 8420-74, вискозиметр В3-246 (с диаметром сопла 4 мм).</p> <p>В соответствии с ГОСТ 19007-73*</p>

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАЛЯРНЫХ РАБОТ

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1. Настоящий раздел технического регламента распространяется на контроль качества при производстве малярных, декоративных отделочных работ строительных конструкций и элементов.

4.1.1. Регламент содержит контролируемые параметры, методы и средства измерения, состав и содержания производственного контроля, обязательные организационно-технологические правила, обеспечивающие требуемое качество малярных и отделочных работ.

4.2. Контролируемые параметры и средства контроля

№	Контролируемые параметры	Величина предельных отклонений	Метод и объем контроля	Средства измерений
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Температура окружающей среды и влажность воздуха: - при работе внутри помещений; - при работе на фасадах с водно-дисперсионными материалами; - при работе на фасадах с материалами на растворителях.	Не ниже +10 град.С. Не более 70 %. Не ниже + 5 град.С. Не выше + 27 град.С. Не ниже - 10 град.С. Не выше + 27 град.С.	Измерительный. Температурно-влажностный режим поддерживать круглосуточно.	Термометры бытовые: ТБН-2, ТБН-3, ТБН-4; Психрометры: ПБ-1А, ПБУ-1М.
2.	Допускаемая влажность поверхностей % - кирпичных, оштукатуренных; - бетонных; - деревянных;	Не более 8. Не более 5. Не более 12.	Измерительный. Не менее 3-х измерений на 10 м ² поверхности.	Влагомеры: ВПК-200, ВСКМ-12; Сушильно-весовым способом в соответствии с ГОСТ 5802 (п.8)
3.	Грунтовочные составы: - вязкость грунтовочных составов; - время высыхания до степени 3 при температуре (20 \pm 2)град.С грунтовочных составов;	Не менее 10 сек Не более 20 ч	Измерительный. Визуальный.	В соответствии с ГОСТ 8420-74, вискозиметр ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм). В соответствии с ГОСТ 19007-73*.
4.	Окрасочные материалы: - внешний вид - вязкость - время высыхания до степени	Соответствие эталону Не мене 13 сек. Не более 24 ч.	Визуальный, сплошной Измерительный Периодически 3-4 раза в смену Визуальный, сплошной	Вискозиметр ВЗ - 246, секундомер В соответствии с ГОСТ 19007-73*

1	2	3	4	5
	3, при температуре(20±2) град. С - адгезия покрытия	Отсутствие трещин и отслоений	Визуальный, сплошной	
5.	Декоративные и фактурные составы: - внешний вид - подвижность - время высыхания до степени 3, при температуре(20±2) град. С - прочность сцепления с основанием	Соответствие эталону 7 - 14 Не более 24 ч. Отсутствие трещин и отслоений	Визуальный, сплошной Периодический, не менее 1- 2-х раз в смену Визуальный, сплошной Визуальный, сплошной	Эталонный конус (ГОСТ 5802) В соответствии с ГОСТ 19007-73*.

4.3. Регламент операционного контроля качества производства работ при подготовке поверхностей строительных конструкций под окраску, отделку фактурными составами и оклейку обоями.

Вид контроля	Входной				Операционный		Приемочный	
	Подготовительные работы.				Исправление дефектов, выравнивание и сглаживание поверхности		Поверхности, подлежащие окраске и оклейке обоями должны быть ровными и сглаженными, трещины, поры, раковины отгрунтованы, прошпаклеваны и сглажены, следы затирочных инструментов удалены, швы между листами сухой гипсовой штукатурки и примыкающие участки отгрунтованы, прошпаклеваны, отшлифованы.	
Контролируемые параметры и операции.	Чистота поверхностей.	Качество поверхностей и мест сопряжений поверхностей.	Влажность поверхностей.	Температурно-влажностный режим в помещении.	Соблюдение последовательности выполнения технологических операций.	Периодический технический анализ материалов.	Отсутствие пыли, грязи, потеков растворов и других загрязнений.	
Объем контроля.	Сплошной				Сплошной и выборочный	Сплошной		
Метод контроля.	Визуальный.	Инструментальный.	Инструментальный и технический осмотр	Инструментальный и технический осмотр	Визуальный.	Инструментальный и технический осмотр		
Операции, контр. стр. лабораторией.		+	+	+		+		
Время контроля.	Перед началом работ по подготовке поверхностей к окраске.				Во время выполнения операций по подготовке поверхностей.	После выполнения операций по подготовке поверхностей.		

5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБОЙНЫХ РАБОТ

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1. Настоящий раздел технического регламента распространяется на контроль качества при производстве обойных работ строительных конструкций.

5.1.2. Регламент содержит контролируемые параметры, методы и средства измерения, состав и содержания производственного контроля, обязательные организационные технологические правила, обеспечивающие требуемое качество обойных работ.

5.2. Контролируемые параметры и средства контроля

№	Контролируемые параметры	Величина предельных отклонений	Метод и объем контроля	Средства измерений
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Температура окружающей среды и влажность воздуха	Не ниже +10 °C. Не выше 23 °C Не более 70 %.	Измерительный. Температурно-влажностный режим поддерживать круглосуточно.	Термометры бытовые: ТБН-2, ТБН-3, ТБН-4; Психрометры: ПБ-1А, ПБУ-1М.
2.	Допускаемая влажность поверхностей %	Не более 8.	Измерительный. Не менее 3-х измерений на 10 м ² поверхности.	Влагомеры: ВПК-200, ВСКМ-12; Сушильно-весовым способом в соответствии с ГОСТ 5802 (п.8)
3.	Клеевые составы: - вязкость клеевых составов; - kleящая способность.	35 - 50 с. Отрыв приклеенного образца обоев по бумажной основе.	Измерительный. Визуальный.	В соответствии с ГОСТ 8420-74, вискозиметр ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм).
4.	Обои: - внешний вид	Соответствие эталону На лицевой поверхности обоев не допускаются контрастные включения, складки, полосы, искажения рисунка и брызги от краски, видимые с расстояния 1 м. от поверхности	Визуальный, сплошной	

5.3. Регламент операционного контроля качества производства обойных работ

Вид контроля	Входной			Операционный		Приемочный	
	Подготовительные работы.			Оклейка поверхностей строительных конструкций обоями.			
Контролируемые параметры и операции.	Чистота поверхности.	Ровность поверхности.	Влажность поверхности.	Температурно-влажностный режим помещений.	Технический анализ обоев и kleящих составов.	Соблюдение последовательности и правильности выполнения технологических операций, равномерности нанесения kleевых составов.	Периодический технический анализ обоев и kleевых составов.
Объем контроля.	Сплошной.			Сплошной	Выборочный.	Сплошной.	
Метод контроля.	Визуальный.	Инструментальный и визуальный.		Инструментальный и технический осмотр.		Визуальный.	Инструментальный
Операции, контр. стр. лабораторией.		+		+		+	+
Время контроля.	Перед началом работ по оклейке поверхностей.			Во время выполнения операций по оклейке поверхностей.		После выполнения операций по оклейке поверхностей.	

6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА МАЛЯРНЫХ И ОБОЙНЫХ РАБОТ

6.1. До начала выполнения работ на фасадах необходимо произвести следующие работы:

- устройство кровли и карнизных свесов, водосточных труб, козырьков над входами, балконов, лоджий и ограждений, полов и гидроизоляции, а также отмосток вокруг зданий;
- покрытие оцинкованным железом или листовым алюминием сливов оконных проемов, выступающих архитектурных деталей;
- заделка стыков и швов стеновых блоков или панелей;
- обрезка металлической арматуры, выступающей из плоскости фасада;
- установка пожарных лестниц.

6.2. Работы по подготовке фасадных поверхностей производятся с инвентарных трубчатых лесов, передвижных лесов, подвесных люлек и других средств подмащивания, что определяется проектом организации работ.

6.3. Подготовку фасадов под окраску запрещается производить:

- в жаркую погоду при температуре воздуха в тени + 27 град.С при прямом воздействии солнечных лучей;
- во время дождя и по мокрым поверхностям после дождя;
- при сильном ветре со скоростью более 10 м в секунду;
- для водных составов при круглосуточной температуре воздуха ниже + 5 град.С и ниже – 15 град.С – для составов на растворителях;
- зимой по наледи, во время снегопада, по мокрым поверхностям после снега.

6.4. Подготовленный под отделку фасад должен быть принят по акту.

6.5. До начала работ по отделке внутренних поверхностей должны быть закончены следующие виды работ:

- разделка и герметизация швов между блоками и панелями;
- заделка мест сопряжений оконных и дверных блоков с элементами ограждений, установка подоконников внутри помещений;
- устройство чистых полов;
- устройство выравнивающей штукатурки без накрывочного слоя;
- прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов;
- монтаж сетей электрообеспечения, телефонизации, радиофикации и т.д.;
- остекление световых проемов;
- установка приборов отопления, водоснабжения и канализации;
- монтаж и опрессовка санитарно-технических систем, промывка канализации и проверка систем вентиляции;
- в зимний период система отопления и вентиляции должна быть постоянно действующей.

6.6. Подготовленные под отделку поверхности должны быть приняты по акту.

6.7. Поверхности сборных плит должны удовлетворять требованиям стандартов и технических условий на соответствующие изделия.

- 6.8. Оштукатуренные поверхности должны отвечать требованиям СНиП 3..04.01-87 и указанным в подразделе 3 настоящего технического регламента.
- 6.9. Штукатурные покрытия из листов сухой гипсовой штукатурки не должны быть зыбкими, при легком простукивании деревянным молотком в стыках не должны появляться трещины; допускаются провесы в стыках не более 1 мм; щвы между листами должны быть оклеены бумагой.
- 6.10. В помещениях, предназначенных под оклейку обоями, должны быть закончены все малярные работы, кроме окраски полов, установки и окончательной окраски наличников и плинтусов.
- 6.11. Клеевой состав при огрунтовке поверхности под обои должен наносится сплошным равномерным слоем, без пропусков и потеков, и выдерживаться до начала загустения. Дополнительный слой kleящей прослойки следует наносить по примеру оконных и дверных проемов, по контуру и в углах отделываемой поверхности полосой шириной 75-80 мм в момент начала загустевания основного слоя.
- 6.12. При подготовке к наклеиванию раскроенные обои должны быть выдержаны при температуре около 20 °С не менее 2 часов в раскатанном состоянии, сложенными в стопу лицевыми сторонами, после чего на сложенные полотна наносят клей тонким ровным слоем и выдерживают до пропитки бумаги.
- 6.13. До начала оклейивания стен обоями должны быть проверены по отвесу углы помещения. Оклейка производится строго по вертикали, начиная от углов наружных стен. Полотнище обоев приклеивается к обеим стенам, образующим угол. При этом основная часть полотнища приклеивается к одной из стен, а оставшаяся часть полотнища перекрывает угол с напуском в 2-3 см. Следующие полотница, примыкающие к наклеенному в углу, наклеиваются в нахлестку или впритык.
- 6.14. При оклейке поверхностей синтетическими обоями на бумажной или тканевой основе углы стен необходимо оклеивать целым полотнищем. Пятна клея на их поверхности необходимо удалять немедленно.
- 6.15. Обои на стене разглаживаются сухой чистой материей или щеткой.
- 6.16. Бумажные обои всех видов, кроме широкорулонных, тисненных, тисненных моющихся, наклеиваются на поверхность стен внахлестку. При этом кромки полотнищ должны быть обращены в сторону окон навстречу светопотоку. Широкорулонные, тисненные, а также поливинилхlorидные пленки на бумажной и тканевой основе наклеиваются впритык.
- 6.17. При производстве обойных работ помещения до полной просушки обоев необходимо предохранять от сквозняков и прямого воздействия солнечных лучей с установлением постоянного влажностного режима. Температура воздуха при сушке наклеенных обоев не должна превышать 23 °С.