

ГОСТ 5264—80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА.
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ**

**ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2010

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ

**ГОСТ
5264—80**

Основные типы, конструктивные элементы и размеры

Manual arc welding. Welding joints.
Main types, design elements and dimensions

Взамен
ГОСТ 5264—69

МКС 25.160.40
ОКП 06 0200 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.07.80 № 3827 дата введения установлена

с **01.07.81**

Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых ручной дуговой сваркой.

Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных трубопроводов по ГОСТ 16037—80.

2. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

3. Конструктивные элементы и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2—54.

Т а б л и ц а 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение соединения	
			подготовленных кромок	сварного шва			
Стыковое	С отбортовкой кромок	Односторонний			1—4	C1	
					1—12	C28	
	С отбортовкой одной кромки				1—4	C3	
						C2	
	Без скоса кромок		Односторонний на съемной подкладке			1—4	C4
			Односторонний на остающейся подкладке				C5

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание (ноябрь 2009 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1989 г. (ИУС 4—89),
Поправкой (ИУС 9—2009).



























© Издательство стандартов, 1980
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010























С. 2 ГОСТ 5264—80

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение соединения		
			подготовленных кромок	сварного шва				
Стыковое	Без скоса кромок	Односторонний замковый			1—4	C6		
					2—5	C7		
	Без скоса кромок с последующей строжкой	Двусторонний			6—12	C42		
	Со скосом одной кромки	Односторонний			3—60	C8		
		Односторонний на съемной подкладке					C9	
		Односторонний на остающейся подкладке						C10
		Односторонний замковый						
							C12	
	С криволинейным скосом одной кромки	Двусторонний			15—100	C13		
	С ломаным скосом одной кромки					C14		
	С двумя симметричными скосами одной кромки				8—100	C15		
	С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки				30—120	C16		
	С двумя несимметричными скосами одной кромки				12—100	C43		

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение соединения	
			подготовленных кромок	сварного шва			
Стыковое	Со скосом кромок	Односторонний			3—60	C17	
		Односторонний на съемной подкладке				C18	
		Односторонний на остающейся подкладке			6—100	C19	
		Односторонний замковый			3—60	C20	
						C21	
	Со скосом кромок с последующей строжкой	Двусторонний				8—40	C45
	С криволинейным скосом кромок				15—100	C23	
	С ломаным скосом кромок					C24	
	С двумя симметричными скосами кромок				8—120	C25	
	С двумя симметричными криволинейными скосами кромок				30—175	C26	
	С двумя симметричными ломаными скосами кромок				30—175	C27	
	С двумя несимметричными скосами кромок		Двусторонний			12—120	C39
							C40

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва		
Угловое	С отбортовкой одной кромки	Односторонний			1—4	У1
					1—12	У2
	Без скоса кромок				1—6	У4
					1—30	
	Двусторонний				2—8	У5
					2—30	
	Со скосом одной кромки	Односторонний			3—60	У6
		Двусторонний				У7
	С двумя симметричными скосами одной кромки	Двусторонний			8—100	У8
	Со скосом кромок	Односторонний			3—60	У9
Двусторонний				У10		

Продолжение табл. 1























Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм	Условное обозначение соединения	
			подготовленных кромок	сварного шва			
Тавровое	Без скоса кромок	Односторонний			2—40	T1	
		Двусторонний				T3	
	Со скосом одной кромки	Односторонний			3—60	T6	
		Двусторонний				T7	
	С криволинейным скосом одной кромки	Односторонний			15—100	T2	
	С двумя симметричными скосами одной кромки	Односторонний			8—100	T8	
		Двусторонний			12—100	T9	
		Односторонний			30—120	T5	
	Нахлесточное	Без скоса кромок	Односторонний			2—60	H1
			Двусторонний				H2

Таблица 2

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	b		R	i	e , не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.			
C1			От 1 до 2	0	+0,5	От s до $2s$	От s до $3s$	$2s + 3$
			Св. 2 до 4		+1,0			

* Размер для справок.

Таблица 3

Размеры, мм





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	R	e , не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.
C28			От 1 до 2	От s до $2s$	$3s + 2$	0	+1
			Св. 2 до 6		$2s + 3$		
			Св. 6 до 9		$2s + 3$		
			Св. 9 до 12		$2s + 4$		
							+3

Таблица 4

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	b		R	i	e , не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.			
C3			От 1 до 2	0	+0,5	От s до $2s$	От s до $3s$	$2s + 3$
			Св. 2 до 4		+1,0			

* Размер для справок.

Таблица 5

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	b		e , не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
C2			От 1,0 до 1,5	0	+0,5	6	1,0	$\pm 0,5$
			Св. 1,5 до 3,0	1	$\pm 1,0$	7	1,5	$\pm 1,0$
			Св. 3,0 до 4,0	2	+1,0 -0,5	8	2,0	

Таблица 6

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	b		e , не более	e_1 , не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.
С4			От 1,0 до 1,5	0	+0,5	6	4	1,0	$\pm 0,5$
			Св. 1,5 до 3,0	1	$\pm 1,0$	7	6	1,5	$\pm 1,0$
			Св. 3,0 до 4,0	2	+1,0 -0,5	8		2,0	

Таблица 7

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	b		e , не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
С5			От 1,0 до 1,5	0	+0,5	6	1,0	$\pm 0,5$
			Св. 1,5 до 3,0	1	± 1	7	1,5	$\pm 1,0$
			Св. 3,0 до 4,0	2	+1,0 -0,5	8	2,0	

Таблица 8

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	b		e , не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
С6			От 1,0 до 1,5	0	+0,5	6	1,0	$\pm 0,5$
			Св. 1,5 до 3,0	1	$\pm 1,0$	7	1,5	$\pm 1,0$
			Св. 3,0 до 4,0	2	+1,0 -0,5	8	2,0	

Таблица 9

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	b		e , не более	$g \pm 1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.		
С7			2	2	$\pm 1,0$	8	1,5
			Св. 2 до 4			9	
			Св. 4 до 5			+1,5 -1,0	10

Таблица 10

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	h ± 1	f ± 1	e , не более	e_1 , не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
С42			От 6 до 8	4	7	10	12
			Св. 8 до 10	6	9	12	14
			Св. 10 до 12	8	11	14	16

Таблица 11

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.
С8			От 3 до 5	8	± 2	0,5	+1,5 -0,5
			Св. 5 до 8	12			
			Св. 8 до 11	16			
			Св. 11 до 14	20	± 3		
			Св. 14 до 17	24			
			Св. 17 до 20	28			
			Св. 20 до 24	32			
			Св. 24 до 28	35			
			Св. 28 до 32	38			
			Св. 32 до 36	41	± 4		
			Св. 36 до 40	44			
			Св. 40 до 44	49			
			Св. 44 до 48	53			
			Св. 48 до 52	56			
			Св. 52 до 56	60			
Св. 56 до 60	64			+2,0 -0,5			

Таблица 12

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	$b \pm 1$	e		$e_1 \pm 2$	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
С9			От 3 до 5	3	10	±2	4		+1,5 -0,5
			Св. 5 до 8		14				
			Св. 8 до 11	4	18		6		
			Св. 11 до 14		22				
			Св. 14 до 17	5	26	±3	8		
			Св. 17 до 20		30				
			Св. 20 до 24		34				
			Св. 24 до 28		38				
			Св. 28 до 32		41				
			Св. 32 до 36		44				
			Св. 36 до 40		49				
			Св. 40 до 44		53				
			Св. 44 до 48		56				
			Св. 48 до 52		60				
			Св. 52 до 56	64					
			Св. 56 до 60	68					

Таблица 13

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	$b \pm 1$	e		g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	
С10			От 3 до 5	3	10	±2		+1,5 -0,5	
			Св. 5 до 8		14				
			Св. 8 до 11	4	18		0,5		
			Св. 11 до 14		22				
			Св. 14 до 17	5	26	±3			
			Св. 17 до 20		30				
			Св. 20 до 24		34				
			Св. 24 до 28		38				
			Св. 28 до 32		41				
			Св. 32 до 36		44				
			Св. 36 до 40		49				
			Св. 40 до 44		53				
			Св. 44 до 48		56				
			Св. 48 до 52		60				
			Св. 52 до 56	64					
			Св. 56 до 60	68					

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	$b \pm 1$	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.
С11			От 3 до 5	3	10	±2	0,5	+1,5 -0,5
			Св. 5 до 8		14			
			Св. 8 до 11		18			
			Св. 11 до 14	22	4			
			Св. 14 до 17	26				
			Св. 17 до 20	30				
			Св. 20 до 24	5	34	±3	+2,0 -0,5	
			Св. 24 до 28		38			
			Св. 28 до 32		41			
			Св. 32 до 36		44			
			Св. 36 до 40		49			
			Св. 40 до 44		53			
			Св. 44 до 48		56	±4		
			Св. 48 до 52		60			
			Св. 52 до 56		64			
			Св. 56 до 60		68			

Таблица 15

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		$e_1 \pm 2$	$g = g_1$		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.		Но-мин.	Пред. откл.	
С12			От 3 до 5	8	±2	8	0,5	+1,5 -0,5	
			Св. 5 до 8	12					
			Св. 8 до 11	16					
			Св. 11 до 14	20	±3	10			+2,0 -0,5
			Св. 14 до 17	24					
			Св. 17 до 20	28					
			Св. 20 до 24	32	±4				
			Св. 24 до 28	35					
			Св. 28 до 32	38					
			Св. 32 до 36	41					
			Св. 36 до 40	44	12				
			Св. 40 до 44	49					
			Св. 44 до 48	53					
			Св. 48 до 52	56					
			Св. 52 до 56	60					
			Св. 56 до 60	64					

Таблица 16

Размеры, мм





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	R ± 1	e		e_1 ± 2	$s = s_1$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.		Но-мин.	Пред. откл.
С13			От 15 до 17	8	16	± 3	10	0,5	$+2,0$ $-0,5$
			Св. 17 до 20		17				
			Св. 20 до 24		18				
			Св. 24 до 28		19				
			Св. 28 до 32		20				
			Св. 32 до 36		22				
			Св. 36 до 40		24				
			Св. 40 до 44		26				
			Св. 44 до 48		28				
			Св. 48 до 52		30				
			Св. 52 до 56	32					
			Св. 56 до 60	34	± 4	12	$+3,0$ $-0,5$		
			Св. 60 до 64	36					
			Св. 64 до 70	38					
			Св. 70 до 76	40					
			Св. 76 до 82	42					
			Св. 82 до 88	44					
			Св. 88 до 94	46					
			Св. 94 до 100	48					
			Св. 60 до 64	10				36	± 5
Св. 64 до 70	38								
Св. 70 до 76	40								
Св. 76 до 82	42								
Св. 82 до 88	44								
Св. 88 до 94	46								
Св. 94 до 100	48								

Таблица 17

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	h ± 1	e		e_1 ± 2	$g = g_1$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.		Но-мин.	Пред. откл.
С14			От 15 до 17	10	16	± 3	10	0,5	$+2,0$ $-0,5$
			Св. 17 до 20		17				
			Св. 20 до 24		18				
			Св. 24 до 28		19				
			Св. 28 до 32		20				
			Св. 32 до 36		22				
			Св. 36 до 40		24				
			Св. 40 до 44		26				
			Св. 44 до 48		28				
			Св. 48 до 52		30				
			Св. 52 до 56	32	± 4	12	$+3,0$ $-0,5$		
			Св. 56 до 60	34					
			Св. 60 до 64	36					
			Св. 64 до 70	38					
			Св. 70 до 76	40					
			Св. 76 до 82	42					
			Св. 82 до 88	44					
			Св. 88 до 94	46					
			Св. 94 до 100	48					
			Св. 60 до 64	12				36	± 5
Св. 64 до 70	38								
Св. 70 до 76	40								
Св. 76 до 82	42								
Св. 82 до 88	44								
Св. 88 до 94	46								
Св. 94 до 100	48								

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.
С15			От 8 до 11	10	±2	0,5	+1,5
			Св. 11 до 14	12			-0,5
			Св. 14 до 17	14			±3
			Св. 17 до 20	16			
			Св. 20 до 24	18			
			Св. 24 до 28	20			
			Св. 28 до 32	22			
			Св. 32 до 36	24			
			Св. 36 до 40	26			
			Св. 40 до 44	28			
			Св. 44 до 48	30			
			Св. 48 до 52	32			
			Св. 52 до 56	34	±4	-0,5	
			Св. 56 до 60	36			
			Св. 60 до 64	39			
			Св. 64 до 70	42			
			Св. 70 до 76	45			
			Св. 76 до 82	48			
			Св. 82 до 88	51			
			Св. 88 до 94	54			
Св. 94 до 100	58						

Таблица 19

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	R ±1	e		g			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.		
С16			От 30 до 32	8	16	±3	0,5	+2,0		
			Св. 32 до 36		17					
			Св. 36 до 40		18					
			Св. 40 до 44		19					
			Св. 44 до 48		20					
			Св. 48 до 52		21					
			Св. 52 до 56		22					
			Св. 56 до 60		23					
			Св. 60 до 64		24				±4	+3,0
			Св. 64 до 70		25					
			Св. 70 до 76	26						
			Св. 76 до 82	27						
			Св. 82 до 88	28						
			Св. 88 до 94	29						
			Св. 94 до 100	30						
			Св. 100 до 106	32						
			Св. 106 до 112	34						
			Св. 112 до 118	36						
			Св. 118 до 120	38						

Таблица 20

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		e_1		$g = g_1$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.
С43			От 12 до 14	18	±2	15	±2	0,5	+1,5 -0,5
			Св. 14 до 17	19	±3	16			+2,0 -0,5
			Св. 17 до 20	20		17			
			Св. 20 до 24	22		18			
			Св. 24 до 28	24		19			
			Св. 28 до 32	27		20			
			Св. 32 до 36	30		21			
			Св. 36 до 40	33		22			
			Св. 40 до 44	36		23			
			Св. 44 до 48	39		25			
			Св. 48 до 52	42		27			
			Св. 52 до 56	45	29				
			Св. 56 до 60	48	31				
			Св. 60 до 64	51	±4	33	±3	+3,0 -0,5	
			Св. 64 до 70	54		35			
			Св. 70 до 76	57		37			
			Св. 76 до 82	60		39			
			Св. 82 до 88	63		41			
			Св. 88 до 94	66		43			
			Св. 94 до 100	69		45			

Таблица 21

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
С17			От 3 до 5	8	±2	0,5	+1,5 -0,5	
			Св. 5 до 8	12			16	
			Св. 8 до 11	16			19	
			Св. 11 до 14	19	±3		22	+2,0 -0,5
			Св. 14 до 17	22			26	
			Св. 17 до 20	26			30	
			Св. 20 до 24	30			34	
			Св. 24 до 28	34			38	
			Св. 28 до 32	38			42	
			Св. 32 до 36	42	±4		47	
			Св. 36 до 40	47			52	
			Св. 40 до 44	52			54	
			Св. 44 до 48	54			56	
			Св. 48 до 52	56			60	
			Св. 52 до 56	60			65	

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	$b \pm 1$	e		$e_1 \pm 1$	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.		Но-мин.	Пред. откл.
С18			От 3 до 5	3	10	±2	4		+1,5 -0,5
			Св. 5 до 8		16				
			Св. 8 до 11	4	20	±3	6		
			Св. 11 до 14		24				
			Св. 14 до 17	5	28	±4	8		
			Св. 17 до 20		32				
			Св. 20 до 24		36				
			Св. 24 до 28		40				
			Св. 28 до 32		44				
			Св. 32 до 36		48				
			Св. 36 до 40		50				
			Св. 40 до 44		54				
			Св. 44 до 48		56				
			Св. 48 до 52		60				
			Св. 52 до 56	63					
			Св. 56 до 60	68					

Таблица 23

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	$b \pm 1$	e		g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	
С19			От 6 до 10	8	17	±2		+1,5 -0,5	
			Св. 10 до 14		19				
			Св. 14 до 18		22				
			Св. 18 до 22	12	24	±3	0,5		
			Св. 22 до 26		26				
			Св. 26 до 30		28				
			Св. 30 до 35		30				
			Св. 35 до 40		32				
			Св. 40 до 47		34				
			Св. 47 до 54	±4	36	±5			
			Св. 54 до 60		38				
			Св. 60 до 66		40				
			Св. 66 до 72		44				
			Св. 72 до 78		48				
			Св. 78 до 85		52				
			Св. 85 до 92		56				
			Св. 92 до 100	60					

Таблица 24

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	b ± 1	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.
С20			От 3 до 5	3	10	±2	0,5	+1,5 -0,5
			Св. 5 до 8		16			
			Св. 8 до 11	4	20	±3	0,5	+2,0 -0,5
			Св. 11 до 14		24			
			Св. 14 до 17	5	28	±4	0,5	+2,0 -0,5
			Св. 17 до 20		32			
			Св. 20 до 24		36			
			Св. 24 до 28		40			
			Св. 28 до 32		44			
			Св. 32 до 36		48			
			Св. 36 до 40		50			
			Св. 40 до 44		54			
			Св. 44 до 48		56			
			Св. 48 до 52		60			
			Св. 52 до 56	63				
			Св. 56 до 60	68				

Таблица 25

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		e_1 ± 2	$g = g_1$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.		Но-мин.	Пред. откл.
С21			От 3 до 5	8	±2	8	0,5	+1,5 -0,5
			Св. 5 до 8	12				
			Св. 8 до 11	16	±3	10	0,5	+2,0 -0,5
			Св. 11 до 14	19				
			Св. 14 до 17	22	±4	12	0,5	+2,0 -0,5
			Св. 17 до 20	26				
			Св. 20 до 24	30				
			Св. 24 до 28	34				
			Св. 28 до 32	38				
			Св. 32 до 36	42				
			Св. 36 до 40	47				
			Св. 40 до 44	52				
			Св. 44 до 48	54				
			Св. 48 до 52	56				
			Св. 52 до 56	60				
			Св. 56 до 60	65				

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	c +2 -1	h +2 -1	f +2 -1	e		e_1 ± 2	$g = g_1$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
С45			От 8 до 11	4	6	12	14	± 2	18	0,5	+1,5 -0,5
			Св. 11 до 14				16				
			Св. 14 до 17				20				
			Св. 17 до 20	7	9	14	24	± 3	20	+2,0 -0,5	
			Св. 20 до 24				27				
			Св. 24 до 28				30				
			Св. 28 до 32	10	12	16	34	22	0,5	+2,0 -0,5	
			Св. 32 до 36				36				
			Св. 36 до 40				38				

Таблица 27

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		e_1 ± 2	$g = g_1$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.		Но-мин.	Пред. откл.
С23			От 15 до 17	26	± 3	10	0,5	+2,0 -0,5
			Св. 17 до 20	28				
			Св. 20 до 24	30				
			Св. 24 до 28	32				
			Св. 28 до 32	33				
			Св. 32 до 36	34				
			Св. 36 до 40	35				
			Св. 40 до 44	36	± 4	12	0,5	+2,0 -0,5
			Св. 44 до 48	38				
			Св. 48 до 52	40				
			Св. 52 до 56	42				
			Св. 56 до 60	44				
			Св. 60 до 64	46				
			Св. 64 до 70	48				
			Св. 70 до 76	50	± 5	14	0,5	+3,0 -0,5
			Св. 76 до 82	52				
			Св. 82 до 88	54				
Св. 88 до 94	56							
Св. 94 до 100	60							

Таблица 28

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		$e_1 \pm 2$	$g = g_1$	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.		Но-мин.	Пред. откл.
С24			От 15 до 17	24	±3	10	0,5	+2,0 -0,5
			Св. 17 до 20	26				
			Св. 20 до 24	28				
			Св. 24 до 28	30				
			Св. 28 до 32	32				
			Св. 32 до 36	34				
			Св. 36 до 40	36	±4	12		
			Св. 40 до 44	38				
			Св. 44 до 48	40				
			Св. 48 до 52	42				
			Св. 52 до 56	44				
			Св. 56 до 60	46				
			Св. 60 до 64	48	±5	14		+3,0 -0,5
			Св. 64 до 70	50				
			Св. 70 до 76	52				
			Св. 76 до 82	54				
			Св. 82 до 88	56				
			Св. 88 до 94	58				
			Св. 94 до 100	60				

Таблица 29

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
С25			От 8 до 11	10	±2	0,5	+1,5 -0,5
			Св. 11 до 14	12			
			Св. 14 до 17	14			
			Св. 17 до 20	16	±3		+2,0 -0,5
			Св. 20 до 24	18			
			Св. 24 до 28	20			
			Св. 28 до 32	22			
			Св. 32 до 36	24			
			Св. 36 до 40	26			
			Св. 40 до 44	28	±4		+3,0 -0,5
			Св. 44 до 48	30			
			Св. 48 до 52	32			
			Св. 52 до 56	34			
			Св. 56 до 60	36			
			Св. 60 до 64	39			
			Св. 64 до 70	42			
			Св. 70 до 76	45			
			Св. 76 до 82	48			
			Св. 82 до 88	51			
			Св. 88 до 94	54			
			Св. 94 до 100	57			
Св. 100 до 106	60						
Св. 106 до 112	63						
Св. 112 до 118	66						
Св. 118 до 120	68						

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
С26			От 30 до 34	23	±3	0,5	+2,0 -0,5
			Св. 34 до 38	24			
			Св. 38 до 42	25			
			Св. 42 до 46	26			
			Св. 46 до 50	27			
			Св. 50 до 54	28			
			Св. 54 до 60	29	±4	0,5	+3,0 -0,5
			Св. 60 до 66	31			
			Св. 66 до 72	33			
			Св. 72 до 78	34			
			Св. 78 до 84	36			
			Св. 84 до 90	38			
			Св. 90 до 96	40	±5	0,5	+3,0 -0,5
			Св. 96 до 100	42			
			Св. 100 до 108	44			
			Св. 108 до 116	46			
			Св. 116 до 124	48			
			Св. 124 до 132	50			
			Св. 132 до 140	52	±5	0,5	+3,0 -0,5
			Св. 140 до 148	54			
Св. 148 до 156	56						
Св. 156 до 164	60						
Св. 164 до 170	64						
Св. 170 до 175	68						

Таблица 31

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	h ±1	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.
С27			От 30 до 34	8	17	±3	0,5	+2,0 -0,5
			Св. 34 до 38		18			
			Св. 38 до 42		20			
			Св. 42 до 46		21			
			Св. 46 до 50		22			
			Св. 50 до 54		23			
			Св. 54 до 60	25	±4	0,5	+3,0 -0,5	
			Св. 60 до 66	28				
			Св. 66 до 72	30				
			Св. 72 до 78	32				
			Св. 78 до 84	34				
			Св. 84 до 90	36				
			Св. 90 до 96	38	±5	0,5	+3,0 -0,5	
			Св. 96 до 100	40				
			Св. 100 до 108	42				
			Св. 108 до 116	44				
			Св. 116 до 124	46				
			Св. 124 до 132	50				
			Св. 132 до 140	54	±5	0,5	+3,0 -0,5	
			Св. 140 до 148	57				
Св. 148 до 156	60							
Св. 156 до 164	64							
Св. 164 до 170	68							
Св. 170 до 175	72							

Таблица 32

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		e_1		$g = g_1$		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	
С39			От 12 до 14	16	±2	11	±2	0,5	+1,5 -0,5	
			Св. 14 до 17	18	±3	12			±3	0,5
			Св. 17 до 20	20		13				
			Св. 20 до 24	22		14				
			Св. 24 до 28	25		16				
			Св. 28 до 32	28		18				
			Св. 32 до 36	30		20				
			Св. 36 до 40	32		22				
			Св. 40 до 44	35		24				
			Св. 44 до 48	38		25				
			Св. 48 до 52	41		26				
			Св. 52 до 56	44		27				
			Св. 56 до 60	47		28				
			Св. 60 до 64	49		29				
			Св. 64 до 70	51		30	±4	±3		
			Св. 70 до 76	53	31					
			Св. 76 до 82	55	32					
			Св. 82 до 88	57	33					
			Св. 88 до 94	60	34					
			Св. 94 до 100	63	35					
			Св. 100 до 106	66	36					
			Св. 106 до 112	69	38					
			Св. 112 до 118	72	40					
			Св. 118 до 120	75	42					

Таблица 33

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		$s = s_1$	e		e_1		$g = g_1$				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.			
С40			От 12 до 14	20	±2	10	±2	0,5	+1,5 -0,5			
			Св. 14 до 17	22	±3	11			±3	0,5		
			Св. 17 до 20	23		12						
			Св. 20 до 24	24		13						
			Св. 24 до 28	25		14						
			Св. 28 до 32	26		15						
			Св. 32 до 36	27		16						
			Св. 36 до 40	28		18						
			Св. 40 до 44	29		20						
			Св. 44 до 48	30		21						
			Св. 48 до 52	31		23						
			Св. 52 до 56	32		25						
			Св. 56 до 60	33		27						
			Св. 60 до 64	34		29					±4	±3
			Св. 64 до 70	36		30						
			Св. 70 до 76	38	31							
			Св. 76 до 82	40	32							
			Св. 82 до 88	42	34							
			Св. 88 до 94	44	36							
			Св. 94 до 100	47	38							
			Св. 100 до 106	50	40							
			Св. 106 до 112	52	42							
			Св. 112 до 118	54	44							
			Св. 118 до 120	56	46							

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	b		R	i	e , не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.			
У1	 <p>$s_1 \geq 1$</p>		От 1 до 2	0	+0,5	От s до $2s$	От s до $3s$	$2s + 3$
			Св. 2 до 4		+1,0			

* Размер для справок.

Таблица 35

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	R	e , не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.
У2	 <p>$s_1 \geq 1$</p>		От 1 до 2	От s до $2s$	5	0	+1
			Св. 2 до 6		7		+2
			Св. 6 до 9		13		
			Св. 9 до 12		17		

Таблица 36

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	n	b		e , не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	
У4	 <p>$s_1 \geq 1$</p>		От 1,0 до 1,5	От 0 до $0,5s$	0	+0,5	6
			Св. 1,5 до 3,0			+1,0	8
			Св. 3,0 до 5,0			+2,0	10
			Св. 5,0 до 6,0				12

Таблица 37

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	n	b	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.
У4	 $s_1 \geq 1$		От 1,0 до 1,5	Св. $0,5s$ до s	0	+0,5
			Св. 1,5 до 3,0			+1,0
			Св. 3,0 до 30,0			+2,0

Таблица 38

Размеры, мм





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	n	b		e , не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	
У5	 $s_1 \geq 2$		От 2 до 3	От 0 до $0,5s$	0	+1	8
			Св. 3 до 5			10	
			Св. 5 до 6			+2	12
			Св. 6 до 8			14	

Таблица 39

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	n	b	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.
У5	 $s_1 \geq 2$		От 2 до 3	Св. $0,5s$ до s	0	+1
			Св. 3 до 30			+2

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
У6	 <p>$s_1 \geq 0,5s$</p>		От 3 до 5	8	±2	0,5	+1,5 -0,5
			Св. 5 до 8	12			
			Св. 8 до 11	16			
			Св. 11 до 14	20	±3		+2,0 -0,5
			Св. 14 до 17	24			
			Св. 17 до 20	28			
			Св. 20 до 24	32			
			Св. 24 до 28	35			
			Св. 28 до 32	38			
			Св. 32 до 36	41	±4		
			Св. 36 до 40	44			
			Св. 40 до 44	49			
			Св. 44 до 48	53			
			Св. 48 до 52	56			
			Св. 52 до 56	60			
			Св. 56 до 60	64			

Таблица 41

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
У7	 <p>$s_1 \geq 0,5s$</p>		От 3 до 5	8	±2	0,5	+1,5 -0,5
			Св. 5 до 8	12			
			Св. 8 до 11	16			
			Св. 11 до 14	20	±3		+2,0 -0,5
			Св. 14 до 17	24			
			Св. 17 до 20	28			
			Св. 20 до 24	32			
			Св. 24 до 28	35			
			Св. 28 до 32	38			
			Св. 32 до 36	41	±4		
			Св. 36 до 40	44			
			Св. 40 до 44	49			
			Св. 44 до 48	53			
			Св. 48 до 52	56			
			Св. 52 до 56	60			
			Св. 56 до 60	64			

Таблица 42

Размеры, мм





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e		e_1		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.
У8	 <p>$s_1 \geq 0,5 s$</p>		От 8 до 11	10	±2	9	±2	0,5	+1,5
			Св. 11 до 14	12		11			-0,5
			Св. 14 до 17	14	±3	12	±3		+2,0
			Св. 17 до 20	16		14			
			Св. 20 до 24	18		16			
			Св. 24 до 28	20		18			
			Св. 28 до 32	22		20			
			Св. 32 до 36	24		22			
			Св. 36 до 40	26		24			
			Св. 40 до 44	28		26			
			Св. 44 до 48	30		28			
			Св. 48 до 52	32		30			
			Св. 52 до 56	34		32			
			Св. 56 до 60	36		34			
			Св. 60 до 64	39	±4	37	±4	+3,0	
			Св. 64 до 70	42		40			
			Св. 70 до 76	45		43			
			Св. 76 до 82	48		46			
			Св. 82 до 88	51		48			
			Св. 88 до 94	54		52			
Св. 94 до 100	58	56							

Таблица 43

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
У9	 <p>$s_1 \geq 0,5 s$</p>		От 3 до 5	8	±2	0,5	+1,5
			Св. 5 до 8	12			-0,5
			Св. 8 до 11	16			
			Св. 11 до 14	19	±3		+2,0
			Св. 14 до 17	22			
			Св. 17 до 20	26			
			Св. 20 до 24	30			
			Св. 24 до 28	34			
			Св. 28 до 32	38			
			Св. 32 до 36	42	±4		-0,5
			Св. 36 до 40	47			
			Св. 40 до 44	52			
			Св. 44 до 48	54			
			Св. 48 до 52	56	±4	-0,5	
			Св. 52 до 56	60			
			Св. 56 до 60	65	±4	-0,5	

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
У10	 <p>$s_1 \geq 0,5 s$</p>		От 3 до 5	8	±2	0,5	+1,5 -0,5
			Св. 5 до 8	12			
			Св. 8 до 11	16			
			Св. 11 до 14	19	±3		+2,0 -0,5
			Св. 14 до 17	22			
			Св. 17 до 20	26			
			Св. 20 до 24	30			
			Св. 24 до 28	34			
			Св. 28 до 32	38			
			Св. 32 до 36	42	±4		
			Св. 36 до 40	47			
			Св. 40 до 44	52			
			Св. 44 до 48	54			
			Св. 48 до 52	56			
			Св. 52 до 56	60			
Св. 56 до 60	65						

Таблица 45

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	b	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.
Т1	 <p>$s_1 \geq 2$</p>		От 2 до 3	0	+1
			Св. 3 до 15		+2
			Св. 15 до 40		+3

Таблица 46

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	b	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.
Т3	 <p>$s_1 \geq 2$</p>		От 2 до 3	0	+1
			Св. 3 до 15		+2
			Св. 15 до 40		+3

Таблица 47

Размеры, мм





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.
Т6	 <p>$s_1 \geq 0,5s$</p>		От 3 до 5	7	±2
			Св. 5 до 8	10	
			Св. 8 до 11	14	
			Св. 11 до 14	18	±3
			Св. 14 до 17	22	
			Св. 17 до 20	26	
			Св. 20 до 24	30	
			Св. 24 до 28	33	
			Св. 28 до 32	36	
			Св. 32 до 36	40	±4
			Св. 36 до 40	44	
			Св. 40 до 44	47	
			Св. 44 до 48	50	
			Св. 48 до 52	54	
			Св. 52 до 56	58	
Св. 56 до 60	62				

Таблица 48

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.
Т7	 <p>$s_1 \geq 0,5s$</p>		От 3 до 5	7	±2
			Св. 5 до 8	10	
			Св. 8 до 11	14	
			Св. 11 до 14	18	±3
			Св. 14 до 17	22	
			Св. 17 до 20	26	
			Св. 20 до 24	30	
			Св. 24 до 28	33	
			Св. 28 до 32	36	
			Св. 32 до 36	40	±4
			Св. 36 до 40	44	
			Св. 40 до 44	47	
			Св. 44 до 48	50	
			Св. 48 до 52	54	
			Св. 52 до 56	58	
Св. 56 до 60	62				

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	R ±1	e	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.
T2	 <p>$s_1 \geq 0,5 s$</p>		От 15 до 17	8	14	±3
			Св. 17 до 20		15	
			Св. 20 до 24		16	
			Св. 24 до 28		17	
			Св. 28 до 32		18	
			Св. 32 до 36		20	
			Св. 36 до 40		22	
			Св. 40 до 44		24	
			Св. 44 до 48		26	
			Св. 48 до 52		28	
			Св. 52 до 56	30	±4	
			Св. 56 до 60	32		
			Св. 60 до 64	34		
			Св. 64 до 70	36		
			Св. 70 до 76	38		
			Св. 76 до 82	40		
			Св. 82 до 88	42		
			Св. 88 до 94	44		
			Св. 94 до 100	46		

Таблица 50

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.
T8	 <p>$s_1 \geq 0,5 s$</p>		От 8 до 11	9	±2
			Св. 11 до 14		
			Св. 14 до 17	12	±3
			Св. 17 до 20	14	
			Св. 20 до 24	16	
			Св. 24 до 28	18	
			Св. 28 до 32	20	
			Св. 32 до 36	22	
			Св. 36 до 40	24	
			Св. 40 до 44	26	
			Св. 44 до 48	28	
			Св. 48 до 52	30	
			Св. 52 до 56	32	
			Св. 56 до 60	34	
			Св. 60 до 64	37	
			Св. 64 до 70	40	
			Св. 70 до 76	43	
			Св. 76 до 82	46	
			Св. 82 до 88	48	
			Св. 88 до 94	52	
Св. 94 до 100	56				

Таблица 51

Размеры, мм





Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	e		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		Номин.	Пред. откл.	
Т9	 <p>$s_1 \geq 0,5 s$</p>		От 12 до 14	8	±2	
			Св. 14 до 17	10		
			Св. 17 до 20	12		
			Св. 20 до 24	14		
			Св. 24 до 28	16		
			Св. 28 до 32	17		±3
			Св. 32 до 36	18		
			Св. 36 до 40	19		
			Св. 40 до 44	20		
			Св. 44 до 48	21		
			Св. 48 до 52	22		
			Св. 52 до 56	24		±4
			Св. 56 до 60	26		
			Св. 60 до 64	28		
			Св. 64 до 70	30		
			Св. 70 до 76	32		
			Св. 76 до 82	34		
			Св. 82 до 88	36		
			Св. 88 до 94	38		
Св. 94 до 100	40					

Таблица 52

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	R ±1	e		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	
Т5	 <p>$s_1 \geq 0,5 s$</p>		От 30 до 32	8	14	±3	
			Св. 32 до 36		15		
			Св. 36 до 40		16		
			Св. 40 до 44		17		
			Св. 44 до 48		18		
			Св. 48 до 52		19		
			Св. 52 до 56		20		
			Св. 56 до 60		21		
			Св. 60 до 64		22		10
			Св. 64 до 70		23		
			Св. 70 до 76		24		
			Св. 76 до 82		25		
			Св. 82 до 88	26			
			Св. 88 до 94	27			
			Св. 94 до 100	28			
			Св. 100 до 106	30	±4		
			Св. 106 до 112	32			
			Св. 112 до 118	34			
			Св. 118 до 120	36			

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	B	b	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.
Н1			От 2 до 5	3—20	0	+1,0
			Св. 5 до 10	8—40		+1,5
			Св. 10 до 29	12—100		+2,0
			Св. 29 до 60	30—240		

Таблица 54

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		s	B	b	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.
Н2			От 2 до 5	3—20	0	+1,0
			Св. 5 до 10	8—40		+1,5
			Св. 10 до 29	12—100		+2,0
			Св. 29 до 60	30—240		

4. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 55, должна проводиться так же, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Таблица 55

мм


Толщина тонкой детали	Разность толщин деталей
От 1 до 4	1
Св. 4 до 20	2
Св. 20 до 30	3
Св. 30	4

Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт. 1).




Черт. 1


При разности в толщине свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 55, на детали, имеющей большую толщину s_1 , должен быть сделан скос с одной или двух сторон до толщины тонкой детали s , как указано на черт. 2, 3 и 4. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.



Черт. 2



Черт. 3



Черт. 4

5. Допускается смещение свариваемых кромок перед сваркой относительно друг друга, не более:

0,5 мм — для деталей толщиной до 4 мм;

1,0 мм — для деталей толщиной 4—10 мм;

0,1 s , но не более 3 мм — для деталей толщиной 10—100 мм;

0,01 s + 2 мм, но не более 4 мм — для деталей толщиной более 100 мм.

6. В стыковых, тавровых и угловых соединениях толщиной более 16 мм, выполняемых в монтажных условиях, допускается увеличение номинального значения размера b до 4 мм. При этом соответственно сможет быть увеличена ширина шва e , e_1 .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. При сварке в положениях, отличных от нижнего, допускается увеличение размера g и g_1 не более:

1,0 мм — для деталей толщиной до 60 мм;

2,0 мм — для деталей толщиной свыше 60 мм.

8. При выполнении двустороннего шва с полным проплавлением перед сваркой с обратной стороны корень шва должен быть расчищен до чистого металла. Для несимметричных соединений с двусторонним швом в случае строжки корня первого шва допускается увеличение размеров подварочного шва до размеров первого шва.

9. Размер и предельные отклонения катета углового шва K , K_1 должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1, 2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в приложении 3.

8, 9. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**


10. **(Исключен, Изм. № 1).**

11. Минимальные значения катетов угловых швов приведены в приложении 1.

12. При применении электродов с более высоким временным сопротивлением разрыву, чем у основного металла, катет углового шва в расчетном соединении может быть уменьшен до значений, приведенных в приложении 2.

С. 30 ГОСТ 5264—80

13. Допускается выпуклость и вогнутость углового шва до 30 % его катета. При этом вогнутость не должна приводить к уменьшению значения катета K_n (черт. 5), установленного при проектировании.



Черт. 5

П р и м е ч а н и е. Катетом K_n является катет наибольшего прямоугольного треугольника, вписанного во внешнюю часть углового шва. При симметричном шве за катет K_n принимается любой из равных катетов, при несимметричном шве — меньший.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

14. Допускается применять установленные настоящим стандартом основные типы сварных соединений, конструктивные элементы и размеры сварных соединений при сварке в двуокиси углерода электродной проволокой диаметром 0,8—1,4 мм (УП).

15. Допускается в местах перекрытия сварных швов и в местах исправления дефектов увеличение размеров швов до 30 % номинального значения.

16. При подготовке кромок с применением ручного инструмента предельные отклонения угла скоса кромок могут быть увеличены до $\pm 5^\circ$.

При этом соответственно может быть изменена ширина шва e, e_1 .

15, 16. **(Введены дополнительно, Изм. № 1).**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

мм

Предел текучести свариваемой стали, МПа	Минимальный катет углового шва для толщины более толстого из свариваемых элементов							
	От 3 до 4	Св. 4 до 5	Св. 5 до 10	Св. 10 до 16	Св. 16 до 22	Св. 22 до 32	Св. 32 до 40	Св. 40 до 80
До 400	3	4	5	6	7	8	9	10
Св. 400 до 450	4	5	6	7	8	9	10	12

Примечание. Минимальное значение катета не должно превышать 1,2 толщины более тонкого элемента.

мм

Катет углового шва для отношения временного сопротивления разрыву металла шва к временному сопротивлению разрыву основного металла

1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
4	4	4	3	3
5	5	4	4	4
6	6	5	5	4
7	7	6	6	5
8	7	7	6	6
9	8	8	7	7
10	9	9	8	7
11	10	9	9	8
12	11	10	9	9
13	12	11	10	9
14	13	12	11	10
15	14	13	12	11
16	15	14	13	12
17	16	14	13	12
18	17	15	14	13
19	17	16	15	14
20	18	17	16	14

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

мм

Номинальный размер катета углового шва	Предельное отклонение размера катета углового шва
От 3 до 5	+1,0 —0,5
Св. 5 до 8	+2,0 —1,0
Св. 8 до 12	+2,5 —1,5
Св. 12	+3,0 —2,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, Изм. № 1).

Редактор *Н.В. Таланова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 29.12.2009. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,18.
Уч.-изд. л. 3,45. Тираж 45 экз. Зак. 12.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.