

**БЕТОНЫ**

**Методы определения деформаций усадки и ползучести**

Concretes. Methods of shrinkage and creep flow determination

**ГОСТ  
24544—81\***

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 декабря 1980 г. № 237 срок введения установлен

с 01.01.82

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на все виды цементных, а также силикатных бетонов, применяемых в промышленном, энергетическом, транспортном, водохозяйственном, жилищно-гражданском и сельскохозяйственном строительстве, в том числе на бетоны, подвергающиеся в процессе эксплуатации нагреву, насыщению водой или нефтепродуктами.

Стандарт устанавливает методы испытаний для определения деформаций усадки путем измерения их в направлении продольной оси незагруженного образца и деформаций ползучести путем измерения их в направлении продольной оси образца, загруженного постоянной по величине осевой сжимающей нагрузкой.

Предусмотренные настоящим стандартом испытания проводят только на образцах, специально изготовленных из бетонной смеси. Образцы, выпиленные или вырубленные из элементов конструкций при испытании бетона на усадку и ползучесть не применяют.

В стандарте учтены рекомендации СЭВ по стандартизации РС 279—65 в части методов определения усадки и ползучести, а также рекомендации РИЛЕМ Р12 в части методов определения ползучести.

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (ноябрь 1987 г.) с Изменением № 1.  
утвержденным в апреле 1985 г.; Пост. № 56 от  
24.05.85 (ИУС 8—85)

## 1. МЕТОДЫ ОТБОРА И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ

1.1. Определение деформаций усадки и ползучести должно проводиться на призматических образцах размерами  $70 \times 70 \times 280$ ,  $100 \times 100 \times 400$ ,  $150 \times 150 \times 600$ ,  $200 \times 200 \times 800$  мм не гидроизолированных от влагообмена с окружающей средой. В качестве базового образца следует принимать призму размерами  $150 \times 150 \times 600$  мм.

Для определения деформаций усадки ячеистого бетона допускается применять призмы размерами  $40 \times 40 \times 160$  мм.

1.2. Размеры образцов для определения деформаций усадки и ползучести выбирают в зависимости от наибольшей крупности заполнителя в пробе бетонной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 10180—78.

1.3. Образцы изготавливают отдельными сериями.

Деформации ползучести определяют одновременно с определением деформаций усадки, при этом перед испытаниями определяют прочность бетона на сжатие по ГОСТ 10180—78 и призменную прочность по ГОСТ 24452—80.

Каждая серия должна состоять из 9 образцов призм, из которых 3 образца предназначают для определения призменной прочности, 3 образца — для определения деформации усадки и 3 образца — для определения деформаций ползучести, а также 3 образцов-кубов с ребрами размерами, соответствующими размеру рабочего сечения призмы.

При определении только деформаций усадки серия должна состоять не менее чем из 3 образцов призм.

1.4. Изготовление и хранение образцов до распалубливания должно соответствовать требованиям ГОСТ 10180—78.

1.5. После распалубливания все образцы одной серии должны (включая образцы-кубы) храниться вплоть до начала испытаний в одинаковых, как правило, нормальных температурно-влажностных условиях согласно ГОСТ 10180—78.

При определении только усадки бетона образцы до начала испытаний должны храниться во влажных условиях, исключающих возможность испарения влаги из бетона.

1.6. Образцы из ячеистого бетона, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 10180—78, перед испытанием на усадку и ползучесть должны быть погружены в воду и храниться в ней в течение 3 сут в горизонтальном положении.


1.7. Число образцов в серии и условия их хранения при определении деформаций температурной усадки и ползучести при нагреве принимают в соответствии с обязательным приложением 1.

## 2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Оборудование и приборы для проведения испытаний должны отвечать требованиям настоящего стандарта, быть поверены и аттестованы в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 8.001—80 и МУ 8.7—77.

2.2. Для определения деформаций усадки применяют устройства, схемы которых показаны на черт. 1 и 2. Устройство, схема которого приведена на черт. 1, предназначено для измерения деформаций усадки образцов с поперечным сечением размерами  $40 \times 40$  мм.

**Схема устройства для определения деформаций усадки образцов с размерами поперечного сечения  $40 \times 40$  мм**



1—стойка; 2—кронштейн; 3—конусообразный выступ; 4—нижняя опора, 5—индикатор; 6—образец; 7—репер;  $a$ —размер стороны поперечного сечения образца;  $H$ —высота образца;  $l_1$ —база измерений.


Черт. 1

Устройство, схема которого приведена на черт. 2, предназначено для измерения деформаций усадки образцов с сечением размерами более  $40 \times 40$  мм и состоит из положенной на опоры 7 плоской сварной сетки 6, изготовленной из гладких арматурных стержней с ячейками размером не более 20 мм.

2.3. Для определения деформаций ползучести применяют пневмогидравлические, пружинно-гидравлические или пружинные испытательные устройства, а также рычажные, приведенные в обязательном приложении 1.


Пневмогидравлическое устройство, схема которого приведена на черт. 3, включает следующие основные узлы: плоскую раму, гидродомкрат с манометром и два баллона с инертным газом, в которых создают избыточное и расчетное давление.

**Схема устройства для определения деформаций усадки образцов с размерами поперечного сечения более  $40 \times 40$  мм**



Черт. 2

**Схема пневмогидравлического устройства для определения деформаций ползучести**




1—стойка; 2—верхняя опорная плита; 3—траверса; 4—баллон с инертным газом (с избыточным давлением по отношению к расчетному); 5—баллон с инертным газом при расчетном давлении; 6—гидравлический домкрат с шарнирной опорной плитой; 7—вентиль баллона; 8—входной вентиль; 9—манометр образцовый; 10—образец;

Черт. 3

Пружинно-гидравлическое испытательное устройство, схема которого приведена на черт. 4, состоит из пространственной рамы, снабженной в верхней ее части гидравлическим мембранным домкратом 2, а в нижней части — пакетом тарельчатых пружин 7 и регулировочными винтами 6. Контроль передаваемого на образец усилия осуществляют с помощью образцового манометра 1 гидравлического домкрата 2.

**Схема пружинно-гидравлического устройства для определения деформаций ползучести**



1—образцовый манометр; 2—гидравлический домкрат плунжерного типа с гибкой диафрагмой; 3—поршень домкрата; 4—стойки; 5—опорная плита, 6—регулирующие винты; 7—тарельчатые пружины; 8—образец


Черт. 4

Пружинное испытательное устройство, схема которого приведена на черт. 5, состоит из стоек 1, верхней траверсы 2 и постамента 7, образующих жесткую замкнутую раму, внутри которой размещены испытываемый образец 9, спиральные пружины 8 и установлен переносной гидравлический домкрат 6. Средняя 3 и нижняя 4 подвижные траверсы служат для передачи усилия, установочный винт 10 фиксирует образец до начала его загружения. С помощью домкрата 6 создают сжатие предварительно протарированной спиральной пружины и заданное усилие в образце, после чего положение нижней траверсы фиксируют гайками 5, а домкрат 6 освобождают и переносят на следующую установку.

Требуемая величина усилия, передаваемого на образец, обеспечивается выбором количества пружин 8 и гидравлического домкрата соответствующей мощности.

2.4. Методы определения деформаций температурной усадки и ползучести при нагреве приведены в обязательном приложении 1; оборудование для нагрева образцов принимают в соответствии с ГОСТ 24452—80.

Схема пружинного устройства  
для определения деформаций ползучести



1—стойки; 2—верхняя траверса; 3—средняя траверса;  
4—нижняя траверса; 5—гайки; 6—гидравлический домкрат;  
7—постамент; 8—спиральная пружина;  
9—бетонный образец; 10—установочный винт

Черт. 5

2.5. Для измерения деформаций следует использовать измерительные приборы и приспособления для их крепления, применяемые для определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона по ГОСТ 24452—80.

2.6. При определении деформаций ползучести сжимающее усилие на образец следует передавать через металлические проклад-

ки толщиной 35—37 мм, размеры которых в плане равны раз-  
меру поперечного сечения образца. Твердость прокладок и шеро-  
ховатость их рабочих поверхностей должны удовлетворять тре-  
бованиям ГОСТ 10180—78.

2.7. Для определения линейных размеров, массы образцов и  
плотности бетона следует применять средства измерений и обору-  
дование по ГОСТ 10180—78 и ГОСТ 12730.1—78, а для определе-  
ния влажности бетона — по ГОСТ 12730.2—78.

2.8. Для насыщения образцов водой или нефтепродуктами  
следует применять оборудование по ГОСТ 24452—80.

2.9. Для измерения температуры и определения влажности  
окружающей среды в процессе испытаний следует применять се-  
рийно выпускаемые термометры (термографы) и психрометры  
(гигрометры).

2.10. Для гидроизоляции образцов рекомендуется применять  
полиэтиленовую пленку с липким слоем по ГОСТ 10354—73 и па-  
рафин по ГОСТ 16960—71.

Допускается применение других гидроизоляционных материа-  
лов, надежно исключающих массообмен между образцом и ок-  
ружающей средой.

### 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Подготовку образцов к испытаниям следует начинать с  
их внешнего осмотра и определения линейных размеров, допус-  
каемые отклонения которых от номинальных размеров должны  
удовлетворять требованиям ГОСТ 10180—78.

3.2. Торцевые поверхности всех образцов, предназначенных  
для определения ползучести и усадки, должны быть закрыты ме-  
таллическими пластинами толщиной 4—5 мм, наклеиваемыми с  
помощью быстрополимеризующихся клеев.

К торцевым поверхностям образцов размерами 40×40×160 мм,  
подвергаемых испытанию на усадку, приклеивают реперы в соот-  
ветствии со схемой, показанной на черт. 1.

Реперы изготавливают из инвара. Диаметр основания репера  
7 должен быть не более 20 мм, а высота не более 15 мм.

Приклеиваемая поверхность репера обезжиривается органи-  
ческим растворителем. Репер нагревают до температуры 50—60°C  
и прижимают к образцу в центре торцевой грани, на которую  
предварительно наносят 2—3 капли клея.

Рекомендуется применять быстрополимеризующийся клей сле-  
дующего состава (по массе):

эпоксидная смола по ГОСТ 10587—76 . . .	80 частей
полиэтиленполиамин по СТУ 49—2529—62 . .	3 части
дибутилфталат по ГОСТ 2102—67 . . . .	1 часть

3.3. На боковых поверхностях образцов размечают базу измерения продольных деформаций, устанавливают крепежные приспособления и измерительные приборы в соответствии с требованиями ГОСТ 24452—80.

3.4. Насыщение (пропитка) образцов водой или нефтепродуктами следует производить по ГОСТ 24452—80.

3.5. Для предотвращения испарения влаги или летучих фракций нефтепродуктов из образцов, пропитанных водой или нефтепродуктами согласно п. 3.4, их боковую поверхность следует гидроизолировать внахлест двумя слоями полиэтиленовой пленки с липким слоем с последующим нанесением на нее расплавленного парафина слоем 2—3 мм. Гидроизоляцию торцевых поверхностей образцов производят согласно п. 3.2.

3.6. Подготовку образцов для определения деформаций температурной усадки и деформаций ползучести при нагреве следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 24452—80.

3.7. Не более чем за сутки до испытания образцов на ползучесть следует определить плотность бетона этих образцов по ГОСТ 12730.1—78, а также влажность бетона по ГОСТ 12730.2—78 на образцах, предварительно испытанных при определении приизменной прочности.

3.8. Результаты измерений по пп. 3.1 и 3.7 заносят в титульный лист журнала испытаний при определении деформаций усадки и ползучести по форме, приведенной в обязательном приложении 2.

#### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания для определения деформаций усадки и ползучести следует проводить в помещении или в климатической камере, в которых постоянно поддерживается температура  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  и относительная влажность воздуха  $(60 \pm 5)\%$ . Попадание прямых солнечных лучей на образцы не допускается.

4.2. Измерение деформаций только усадки следует начинать не позже чем через 4 ч после распалубливания образцов, а образцов из ячеистого бетона — после насыщения водой по п. 1.6.

Для измерения деформаций усадки подготовленный образец следует установить в устройство для испытания и снять начальные отсчеты по показаниям приборов.

Отсчеты показаний рекомендуется производить через сутки, затем на 3, 7, 14 сут и далее раз в 2 недели до конца испытаний.

Одновременно с измерением деформаций усадки рекомендуется определять влагопотери путем периодического взвешивания образцов.

4.3. При определении только деформаций усадки продолжительность испытания должна быть не менее 120 сут, однако, ес-

ли три последовательных измерения показывают приращение деформаций, не превышающие погрешность измерительных приборов, испытания могут быть прекращены до этого срока, о чем делается соответствующая запись в журнале испытаний.

4.4. Загружение образцов и измерение деформаций ползучести следует осуществлять, как правило, при достижении бетоном проектной марки по прочности на сжатие.

Напряжение в образце от внешней нагрузки должно составлять  $0,3 \pm 0,005$  от приизменной прочности бетона, установленной перед началом испытаний (см. п. 1.3).

Проверку работы приборов и загружение образца до указанного уровня напряжения следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 24452—80.

4.5. Отсчет показаний приборов на нагруженных образцах для определения деформаций ползучести следует производить непосредственно после загружения (начальный отсчет) и затем через 1 ч. Последующее снятие отсчетов рекомендуется производить через сутки, на 3, 7, 14 сут, последующие 6 недель — еженедельно, затем 10 недель — один раз в 2 недели и далее до конца испытаний один раз в 4 недели.

Одновременно с определением деформаций ползучести следует проводить определение деформаций усадки на незагруженных образцах с той же периодичностью и продолжительностью. При этом начальный отсчет деформаций усадки следует производить непосредственно после загружения образцов на ползучесть.

Продолжительность испытания при определении деформаций ползучести должна быть не менее 180 сут, а деформаций ползучести при нагреве и температурной усадки — не менее 60 сут.

4.6. Результаты измерений должны быть занесены в журнал, титульный лист и форма которого приведены в обязательных приложениях 2 и 3.

## 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. По результатам испытаний вычисляют средние значения абсолютных деформаций  $\Delta l_1(t)$  в мм для каждого загруженного и незагруженного образца как среднее арифметическое приращений (по отношению к начальному отсчету) показаний приборов по четырем граням соответствующего образца.

По средним абсолютным значениям деформаций вычисляют относительные величины деформаций  $\epsilon_1(t)$  по формуле

$$\epsilon_1(t) = \frac{\Delta l_1(t)}{l_1} , \quad (1)$$

где  $l_1$  — база измерения деформаций, мм.

5.2. Относительные деформации незагруженных образцов принимают в качестве деформаций усадки  $\epsilon_{yc}(t)$ .

5.3. Относительные деформации ползучести каждого образца  $\epsilon_{1n}(t)$  вычисляют по формуле

$$\epsilon_{1n}(t) = \epsilon_1 - \epsilon_{1y} + \epsilon_1(t) - \epsilon_{yc}(t), \quad (2)$$

где  $\epsilon_1$  и  $\epsilon_{1y}$  — средние значения полных и упругих деформаций, определяемых при ступенчатом загружении согласно ГОСТ 24452—80;

$\epsilon_1(t)$  — среднее значение относительной деформации загруженного образца вычисляют по п. 5.1;

$\epsilon_{yc}(t)$  — среднее значение относительной деформации усадки по п. 5.2.

5.4. По результатам определения относительных величин деформаций усадки и ползучести отдельных образцов определяют средние значения относительных деформаций усадки или ползучести для серии образцов по формуле

$$\bar{\epsilon}(t) = \frac{\sum_{i=1}^n \epsilon_i(t)}{n}, \quad (3)$$

где  $\epsilon_i(t)$  — среднее значение относительных деформаций усадки или ползучести для каждого образца данной серии;  $n$  — число образцов в серии.

5.5. По средним значениям относительных деформаций усадки и ползучести, вычисленным по формуле 3, следует построить диаграммы в координатах «относительные деформации усадки (или ползучести) — продолжительность (время) испытаний, сут» и приложить их к журналу испытаний, а также определить предельные (условно предельные) значения этих деформаций.

5.6. Предельное значение деформаций усадки  $\epsilon_{yc}(\infty)$  или ползучести  $\epsilon_{1n}(\infty)$  определяют построением диаграммы. Для этого вычисляют значения приращений по формулам:

$$\frac{\Delta t}{\epsilon_{yc}(t)}; \quad (4)$$

$$\frac{\Delta t}{\epsilon_{1n}(t)}, \quad (5)$$

где  $\Delta t$  — продолжительность проведения испытаний с момента его начала (снятия начального отсчета), сут;

$\epsilon_{yc}(t)$ ,  $\epsilon_{1n}(t)$  — соответствующие этой продолжительности относительные значения деформаций усадки или ползучести по пп. 5.2 и 5.3.

На диаграмме по оси ординат откладывают значения, вычисленные по формулам 4 и 5, а по оси абсцисс значения  $\Delta t$ , начиная с момента времени  $\Delta t$ , равного 30 сут для усадки и 50 сут

для ползучести. По полученным точкам графически или аналитически строят прямую регрессии, котангенс угла которой принимают за предельное значение деформаций усадки  $\varepsilon_{yc}(\infty)$  или ползучести  $\varepsilon_{1n}(\infty)$ , а отрезок, отсекаемый этой прямой на продолжении оси абсцисс, — за параметр скорости нарастания деформаций  $\alpha_{yc}$  или  $\alpha_{1n}$ .

Методика определения параметров  $\varepsilon_{1n}(\infty)$  и  $\alpha_{1n}$  приведена в рекомендуемом приложении 4.

Параметры  $\varepsilon_{yc}(\infty)$  и  $\alpha_{yc}$  определяют аналогичным способом.

5.7. Полученные согласно п. 5.6 числовые параметры деформаций используют при необходимости для вычисления относительных деформаций усадки и ползучести для сроков времени, превышающих общую продолжительность испытаний. Для этого используют формулы:

$$\varepsilon_{yc}(t) = \varepsilon_{yc}(\infty) \frac{\Delta t}{\alpha_{yc} + \Delta t}; \quad (6)$$

$$\varepsilon_{1n}(t) = \varepsilon_{1n}(\infty) \frac{\Delta t}{\alpha_{1n} + \Delta t} \quad (7)$$

5.8. При проведении испытаний на образцах, отличных от базовых (п. 1.1) предельные значения реформаций усадки и ползучести по п. 5.6 следует умножать на коэффициенты  $K_1$  и  $K_2$ , приведенные в таблице

Размер ребра поперечного сечения образца, см	Переходные коэффициенты при определении	
	усадки $K_f$	ползучести $K_a$
7	0,90	0,83
10	0,95	0,90
15	1,0	1,0
20	1,05	1,10

Коэффициенты, указанные в таблице, применимы для тяжелых и мелкозернистых бетонов, а также бетонов на пористых заполнителях, приготовленных на цементных вяжущих.

Значения переходных коэффициентов для ячеистых и силикатных бетонов должны быть установлены экспериментально.

5.9. Методы вычисления деформаций температурной усадки и деформаций ползучести при нагреве приведены в обязательном приложении 1.

5.10. Применяемые в стандарте термины указаны в справочном приложении 5.

## 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

6.1. При проведении испытаний должны выполняться мероприятия по безопасности труда в соответствии с требованиями главы СНиП III-4-79.

6.2. При работе на пневмогидравлических устройствах должны соблюдаться «Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные Госгортехнадзором СССР.

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обязательное

### МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ УСАДКИ И ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА ПРИ НАГРЕВЕ

1. При определении деформаций температурной усадки бетона для каждой температуры нагрева серия должна состоять из шести образцов, из которых три образца подвергают кратковременному нагреву и три образца — длительному нагреву.

При определении деформаций ползучести бетона для каждой температуры нагрева серия должна состоять из девяти образцов, из которых три образца нагружают перед нагревом или после нагрева в зависимости от условий испытаний, три образца подвергают длительному нагреву без нагрузки и на трех образцах определяют приизменную прочность при температуре нагрева.

2. При проведении испытаний применяют:

для определения деформаций температурной усадки — испытательное устройство, схема которого приведена на черт. 1;

для определения деформаций ползучести при действии повышенных и высоких температур — испытательное устройство, принципиальная схема которого приведена на черт. 2.

весы циферблочные типа РН-10Ц 13У по ГОСТ 13882—68, нагревательное устройство, а также средства измерения деформаций и температур — по ГОСТ 24452—80.


3. Устройство для испытания бетона на температурную усадку при нагреве должно обеспечивать нагрев образца до требуемой температуры, измерение температуры, деформаций бетона и массы образца в нагретом состоянии.

При испытании бетона на температурную усадку в верхнем торце образца просверливают два отверстия на глубину 10—15 мм для установки болтов, за которые подвешивают образец.

4. Испытательное устройство для определения ползучести при нагреве должно обеспечивать нагружение и нагрев образца до требуемой температуры, измерение температуры и деформаций бетона в нагретом состоянии.

Основным рабочим органом рычажного испытательного устройства (см. черт. 2) является неравноплечий рычаг 2, имеющий такое очертание, при котором опора реверсивного устройства, промежуточная опора и опора грузовой подвески располагались на одной прямой линии. Все указанные опоры должны быть шарнирными.

**Схема испытательного устройства  
для определения деформаций температурной усадки**



1—металлическая рама; 2—опорный столик; 3—выносные штанги; 4—образец; 5—нагревательное устройство; 6—система блоков для подъема нагревательного устройства; 7—весы; 8—приспособление для подъема и взвешивания образца; 9—теплоизоляция.


Черт. 1

Конструкция рычага должна обладать повышенной жесткостью и обеспечивать неизменность соотношения его плеч при максимальной нагрузке на грузовой подвеске. Соотношение плеч рычага  $L_2/L_1$  рекомендуется принимать в пределах 1/10—1/15. Длина короткого плеча рычага  $L_2$  не должна превышать 25 см.

Рычажное устройство должно обеспечивать возможность контроля нагрузки, действующей на образец.

Усилие от массы рычага в нерабочем положении испытательного устройства должно восприниматься телескопической страховочной стойкой 9. Расстояние между низом грузовой подвески (10) и страховочной опорой (11) не должно превышать 4 см.

**Схема рычажного устройства  
для определения деформаций ползучести при нагреве**



1—металлическая рама; 2—неравноплечий рычаг; 3—опорный столик; 4—образец; 5—нагревательное устройство; 6—приспособление для подъема нагревательного устройства; 7—силовая балка; 8—металлические оголовники; 9—страховочная стойка; 10—подвеска с грузами; 11—страховочная опора.

Черт. 2

5. Выносные удлинители должны строго фиксировать базу замера деформаций и обеспечивать измерение деформаций бетона в нагретом состоянии с наименьшим температурным изменением их длины. Для этих целей удлинители изготавливают из штапиков кварцевого стекла диаметром 5—10 мм по ТУ 638 КВ или по ТУ-17 РСФСР 71-93-75.

При нагреве до 200°C допускается изготавливать удлинители из железо-никелевого сплава Н-36 по ГОСТ 5632—72, диаметром 4—6 мм.

6. Подготовку образцов для измерения деформаций усадки и ползучести при нагреве производят по ГОСТ 24452—80.

7. На каждом удлинителе устанавливают термопару.

8. Нагревание образца производят в возрасте 28 сут, если заданием на испытания не установлен другой срок.

Скорость подъема температуры в нагревательном устройстве должна соответствовать указанной в ГОСТ 10180—78.

9. Для определения температурной усадки бетона при кратковременном нагреве образец выдерживают при требуемой температуре 1 ч и потом охлаждают его вместе с печью до температуры воздуха в помещении. Затем образец таким же образом нагревают второй и третий раз.

Для определения температурной усадки бетона при длительном нагреве образец выдерживают при требуемой температуре не менее 20 сут. Затем образец охлаждают вместе с печью до температуры помещения и потом подвергают его кратковременному нагреву второй и третий раз.

10. Деформации ползучести в зависимости от задания на испытания определяют для двух условий работы конструкции

1-е условие работы — образец сначала нагружают до заданного уровня напряжения и затем нагревают до требуемой температуры;

2-е условие работы — образец сначала нагревают до требуемой температуры и затем нагружают до заданного уровня напряжения.

11. При определении деформаций ползучести бетона по первому условию работы приращение относительной продольной деформации ползучести, натекающей после выдержки на последней ступени нагрузки за время подъема температуры до требуемой величины, принимают за относительную продольную деформацию быстро натекающей ползучести для требуемой температуры, а модуль упругости бетона при требуемой температуре нагрева определяют по ГОСТ 24452—80.

12. При определении деформаций ползучести бетона по второму условию работы быстро натекающие деформации ползучести и модуль упругости бетона определяют по ГОСТ 24452—80.

13. Для определения деформаций ползучести бетона образец выдерживают при требуемой температуре не менее 60 сут, пока деформации не прекратятся или будут развиваться с постоянной скоростью.

14. Температуру, деформации и влажность бетона измеряют:

при подъеме температуры — каждый час;

при нагреве первые 5 сут — ежесуточно;

при нагреве в течение последних 15 сут — через сутки;

при более длительном нагреве — еженедельно;

при остывании — каждый час.

15. Относительную деформацию ползучести бетона при нагреве  $\varepsilon_{1n}(t)$  вычисляют по формуле

$$\varepsilon_{1n}(t) = \varepsilon_1(t) - \varepsilon_{1y} \pm \varepsilon_{1t}, \quad (1)$$

где  $\varepsilon_1(t)$  — полная относительная деформация, измеряемая при ступенчатом и длительном загружении и нагреве при включенной электропечи;

$\varepsilon_{1y}$  — относительная упругая деформация, измеренная при ступенчатом нагружении до заданного уровня напряжения и вычисленная, согласно ГОСТ 24452—80;

$\varepsilon_{1t}$  — измеренная относительная деформация при включенной электропечи ненагруженного образца-близнеца при нагреве по режиму, принятому для определения  $\varepsilon_1(t)$ .

Деформации  $\varepsilon_1(t)$  и  $\varepsilon_{1t}$  в формуле (1) должны приниматься для одной и той же средней температуры бетона, полученной по показаниям термопар, установленных в центре образца и на его поверхностях.

16. Относительную температурную деформацию бетона  $\varepsilon_t$  вычисляют по формуле

$$\varepsilon_t = \varepsilon_{1t} - \varepsilon_b, \quad (2)$$

где  $\varepsilon_b$  — относительная температурная деформация выносных удлинителей при нагреве от начальной температуры  $t_1$  до требуемой температуры  $t_2$ , которую вычисляют по формуле

$$\varepsilon_b = a_{b2}t_2 - a_{b1}t_1, \quad (3)$$

$a_{b1}$ ,  $a_{b2}$  — коэффициенты линейного температурного расширения удлинителей соответственно при начальной температуре  $t_1$  и требуемой температуре  $t_2$ ; температуру  $t_2$  для удлинителей из кварцевого стекла прини-

мают равной температуре рабочего пространства печи и для удлинителей из инвара — равной температуре удлинителей.

Коэффициент линейного температурного расширения для кварцевого стекла принимают равным  $0,48 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$  при температурах нагрева до  $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Коэффициенты линейного температурного расширения железоникелевого сплава Н-36 принимают равными при  $20\text{ }^{\circ}\text{C}—1,2 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ , при  $100\text{ }^{\circ}\text{C}—1,9 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$  и при  $200\text{ }^{\circ}\text{C}—5 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ . Для промежуточных температур значения коэффициента линейного температурного расширения инвара принимают по интерполяции.

17 Результаты определения деформаций температурной усадки при кратковременном или длительном нагреве оформляют в виде диаграммы, на которой по оси абсцисс откладывают температуру, а по оси ординат — величину температурной деформации при первом, втором, третьем нагреве и охлаждении. При первом нагреве вычисляют температурную деформацию битона  $\epsilon_t$ , при втором и третьем нагреве — деформацию температурного расширения бетона  $\epsilon_{pt}$ . Разность деформаций температурного расширения  $\epsilon_{pt}$  и температурной деформации  $\epsilon_t$  представляет деформацию температурной усадки  $\epsilon_{ust}$  при кратковременном или длительном нагреве.

18 Результаты определения ползучести бетона при нагреве оформляют согласно п. 5.3 настоящего стандарта для каждой требуемой температуры нагрева

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
**Обязательное**

**ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА ИСПЫТАНИЙ  
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЕФОРМАЦИЙ УСАДКИ И ПОЛЗУЧЕСТИ**

Вид испытаний \_\_\_\_\_

Характеристика испытательного устройства \_\_\_\_\_

Цена деления измерительного устройства \_\_\_\_\_ мм

Условия последовательности действия температуры и нагрузки \_\_\_\_\_

Температура нагрева \_\_\_\_\_  $^{\circ}\text{C}$

Характеристика образца и бетона

Шифр образца \_\_\_\_\_

Размеры образца \_\_\_\_\_ мм

База измерения деформаций \_\_\_\_\_ мм

Дата начала испытаний \_\_\_\_\_

Возраст бетона к началу испытаний \_\_\_\_\_ сут

Масса образца:

к началу испытаний \_\_\_\_\_ кг

к концу испытаний \_\_\_\_\_ кг

Масса высушенного образца \_\_\_\_\_ кг

Плотность (объемная масса) бетона \_\_\_\_\_ кг/м<sup>3</sup>

Прочность бетона:

кубиковая \_\_\_\_\_ МПа (кгс/см<sup>2</sup>)

призменная \_\_\_\_\_ МПа (кгс/см<sup>2</sup>)

Напряжение в сечении образца \_\_\_\_\_ МПа (кгс/см<sup>2</sup>)

Упругие деформации к моменту окончания нагружения \_\_\_\_\_  $10^5$  \_\_\_\_\_

#### Характеристика бетонной смеси

Состав бетонной смеси по массе \_\_\_\_\_

Вид добавки и ее количество \_\_\_\_\_

Подвижность (жесткость) бетонной смеси по ГОСТ 10181.0—81 — ГОСТ

10181.4—81 \_\_\_\_\_ см (с)

Коэффициент уплотнения бетонной смеси \_\_\_\_\_ %

Воздухосодержание бетонной смеси \_\_\_\_\_ % по объему

#### Характеристика вяжущего

Вид и марка цемента по ГОСТ 310.4—81 \_\_\_\_\_

Тонкость помола цемента по ГОСТ 310.2—76 \_\_\_\_\_

Химико-минералогический состав цемента, включающий содержание щелочей по ГОСТ 9552—76 \_\_\_\_\_

#### Характеристика заполнителей

Наименование и вид породы крупного заполнителя \_\_\_\_\_

Зерновой состав крупного заполнителя по ГОСТ 8269—87 \_\_\_\_\_

Модуль крупности песка по ГОСТ 8735—75 \_\_\_\_\_

Водопоглощение (для пористых заполнителей) по ГОСТ 9758—86 \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
**Обязательное**

С. 18 ГОСТ 24544—81

**ФОРМА ЖУРНАЛА ИСПЫТАНИЙ**

Серия № \_\_\_\_\_

Начало испытаний « \_\_\_\_\_ » 19 \_\_\_\_ г.  
Окончание испытаний « \_\_\_\_\_ » 19 \_\_\_\_ г.

Дата снятия отсчета, ч, мни Продолжительность испытания, сут	Температура воздуха $t$ , °C		Относительная влажность воздуха, %		Показания приборов, приращения абсолютных и относительных деформаций												Устройство № Образец №	Устройство № Образец №	Устройство № Образец №	Среднее приращение относительных деформаций в серии образцов $\Delta\epsilon_1 \cdot 10^5$	Средняя относительная деформация в серии образцов $\epsilon_{1(t)} \cdot 10^5$	Средняя относительная деформация в серии ненагруженных образцов $\epsilon_{1(t)} \cdot 10^5$	Относительная деформация ползучести в серии образцов $\epsilon_{1,п}(t) \cdot 10^5$
	сухой термометр	влажный термометр	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16—25	26—35	36	37	38	39					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16—25	26—35	36	37	38	39				

Руководитель \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

**П р и м е ч а н и я:**

1. Приведенную форму журнала используют при испытаниях загруженных и не загруженных образцов. Графы 38 и 39 используют только для загруженных образцов.  
 2. Графы 16—25 и 26—35 заполняют по аналогии с графиками 6—15

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Рекомендуемое

**ПРИМЕР ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЛЗУЧЕСТИ**

В результате испытаний базовых образцов вычислены средние значения относительных деформаций ползучести бетона, которые представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Продолжительность наблюдения, сут	50	60	75	100	125	150	175	180
Относительная деформация ползучести, $\varepsilon_{1n}(t) \cdot 10^5$	81,5	80	98,5	112	124	134	141	145

Для вычисления условно предельного значения относительных деформаций ползучести следует построить линию регрессии в координатах  $\left[ \frac{\Delta t}{\varepsilon_{1n}(t)} ; \Delta t \right]$  имеющую вид

$$\frac{\Delta t}{\varepsilon_{1n}(t)} = A + B\Delta t. \quad (1)$$

С этой целью вводят обозначения:

$$Y_i = \frac{\Delta t}{\varepsilon_{1n}(t)}; \quad X_i = \Delta t.$$

По результатам, приведенным в табл. 1, вычисляют значения  $\frac{\Delta t}{\varepsilon_{1n}(t)}$ , записывают в табл. 2 и наносят на координатную сетку, как это показано на чертеже.

Т а б л и ц а 2

$X_i = \Delta t$ , сут	50	60	75	100	125	150	175	180
$Y_i = \frac{\Delta t}{\varepsilon_{1n}(t)} \cdot 10^5$ , сут	0,614	0,674	0,761	0,889	1,008	1,119	1,241	1,241

По данным табл. 2 вычисляют средние значения:

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i; \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i;$$

их дисперсии

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2; \quad S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2;$$

корреляционный момент

$$m_{1,2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y});$$

коэффициент корреляции

$$r = \frac{m_{1,2}}{S_1 S_2},$$

где  $n$  — число точек измерений.

В результате подстановки в эти формулы значений из табл. 2 получено:

$$\bar{Y} = 0,943 \cdot 10^5 \text{ сут}; \quad \bar{X} = 114,4 \text{ сут};$$

$$S_1^2 = 2603,1 \text{ сут}^2;$$

$$S_1 = 51,01 \text{ сут};$$

$$S_2^2 = 0,0613(10^5 \text{ сут})^2;$$

$$S_2 = 0,2476 \cdot 10^5 \text{ сут};$$

$$m_{1,2} = 12,614 \cdot 10^5 \text{ сут.}$$

Коэффициент корреляции

$$r = \frac{12,614 \cdot 10^5}{51,01 \cdot 0,2476 \cdot 10^5} = 0,999.$$

Численные значения коэффициентов  $A$  и  $B$  в уравнении регрессии определяют по формулам:

$$A = \bar{Y} - B \bar{X}; \quad B = \frac{m_{1,2}}{S_1^2};$$

после подстановки получим

$$B = 485;$$

$$A = 0,389 \cdot 10^5 \text{ сут.}$$

Уравнение регрессии имеет вид

$$\frac{\Delta t}{\varepsilon_{1n}(t)} = (0,389 + 0,00485 \cdot \Delta t) \cdot 10^5 \text{ сут.}$$

Значение котангенса угла наклона прямой в соответствии с п. 5.6 дает предельное значение относительной деформации ползучести по средним точкам измерения.

$$\operatorname{ctg} \beta = \varepsilon_{1n}(\infty) = \frac{1}{0,00485 \cdot 10^5} = 206,2 \cdot 10^5.$$

Значение коэффициента  $a_n$  в соответствии с п. 5.6 определяют из уравнения регрессии (1), приравнивая значение  $\frac{\Delta t}{\varepsilon_{1n}(t)}$  нулю.

$$a_n = \frac{A}{B} = \frac{0,389 \cdot 10^5}{0,00485 \cdot 10^5} = 80 \text{ сут.}$$


Результаты вычислений приведены на чертеже.

Таким образом, условно предельные значения относительной деформации ползучести бетона равны

$$\varepsilon_{1n}(\infty) = 206,2 \cdot 10^{-5}.$$

Значения относительных деформаций ползучести на различные сроки выдерживания под нагрузкой вычисляют по формуле (7) п. 5.7 настоящего стандарта.

**Построение линии регрессии при определении предельных значений относительных деформаций ползучести**



**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**  
*Справочное*

**ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ**

Термин	Обозначение	Пояснение
Линейная относительная деформация усадки	$\varepsilon_{ys}(t)$	Относительное уменьшение линейных размеров ненагруженного образца во времени, вызванное гидратацией цемента (контракцией), уменьшением влажности цементного камня и его карбонизацией
Линейная относительная температурная деформация усадки	$\varepsilon_{yt}$	Относительное уменьшение линейных размеров ненагруженного образца, вызванное испарением из него влаги при нагреве
Линейная относительная деформация температурного расширения	$\varepsilon_{rt}$	Относительное увеличение размеров образца, вызванное температурным расширением бетона при нагреве
Линейная относительная температурная деформация	$\varepsilon_t$	Относительное изменение линейных размеров образца, вызванное совместным действием температурной усадкой бетона
Линейная относительная деформация ползучести	$\varepsilon_{lp}(t)$	Относительное уменьшение линейных размеров нагруженного образца во времени, вызванное действием постоянной внешней нагрузки за вычетом деформаций усадки

## МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЛЗУЧЕСТИ

1 Оборудование и приборы для проведения испытаний должны отвечать требованиям настоящего стандарта. Применение пружинных загружочных устройств допускается только при условии обеспечения контроля за поддержанием постоянной приложенной нагрузки в течение всего периода испытания с погрешностью, не выходящей за пределы  $\pm 2\%$ .

2 Продолжительность испытаний должна составлять не менее 32 сут.

Снятие отсчетов по приборам следует производить, используя базовую схему измерений, в сроки наблюдения  $t_i$  (с момента начального отсчета), равные 1, 2, 4, 8, 16, 32 сут, с погрешностью  $\pm 1\%$ .

3 В соответствии с разд. 5 настоящего стандарта вычисляют относительные деформации ползучести  $\bar{\varepsilon}_{1n}(t_i)$  и их средние значения  $\bar{\varepsilon}_{1n}(t_i)$  для каждого срока наблюдения  $t_i$ , указанного в п. 2 настоящего приложения.

4. По средним значениям относительных деформаций ползучести  $\bar{\varepsilon}_{1n}(t_i)$  в сроки наблюдения  $t_i$  ( $i=1..6$ ) следует построить соответственно два графика: в системе координат  $[\ln \bar{\varepsilon}_{1n}(t_i); \ln t_i]$  и системе координат  $[\bar{\varepsilon}_{1n}(t_i); \ln t_i]$ , соединить на каждом из них первую и последнюю точки прямой линией. Все промежуточные точки на обоих графиках при отсутствии аномальных результатов измерений должны быть расположены соответственно: в системе координат  $[\ln \bar{\varepsilon}_{1n}(t_i); \ln t_i]$  — над указанной прямой, в системе координат  $[\bar{\varepsilon}_{1n}(t_i); \ln t_i]$  — под указанной прямой.

5. При отсутствии аномальных результатов измерений вычисляют значения параметров  $K$ ,  $Y_m$  и  $a$  по формулам:

$$K = 0,577 \ln \left[ \frac{\bar{\varepsilon}_{1n}(t_6)}{\bar{\varepsilon}_{1n}(t_1)} - \frac{\bar{\varepsilon}_{1n}(\bar{t}) - \bar{\varepsilon}_{1n}(t_1)}{\bar{\varepsilon}_{1n}(t_6) - \bar{\varepsilon}_{1n}(\bar{t})} \right]; \quad (1)$$

$$Y_m = \bar{\varepsilon}_{1n}(t_6) \frac{\bar{\varepsilon}_{1n}(t_6) [\bar{\varepsilon}_{1n}(\bar{t}) - \bar{\varepsilon}_{1n}(t_1)] - \bar{\varepsilon}_{1n}(t_1) [\bar{\varepsilon}_{1n}(t_6) - \bar{\varepsilon}_{1n}(\bar{t})]}{\bar{\varepsilon}_{1n}^2(\bar{t}) - \bar{\varepsilon}_{1n}(t_1) \bar{\varepsilon}_{1n}(t_6)}; \quad (2)$$

$$a = \frac{Y_m}{\bar{\varepsilon}_{1n}(t_1)} - 1, \quad (3)$$

где  $\bar{\varepsilon}_{1n}(t_1)$  и  $\bar{\varepsilon}_{1n}(t_6)$  — средние значения относительных деформаций ползучести, соответствующие первому ( $t_1=1$  сут) и последнему ( $t_6=32$  сут) отсчетам по измерительным приборам;

$\bar{\varepsilon}_{1n}(\bar{t})$  — значение относительной деформации ползучести в момент времени, соответствующий среднему геометрическому значению на принятом отрезке времени измерений, вычисляемое из формулы

$$\ln \bar{\varepsilon}_{1n}(\bar{t}) = 0,267 \sum_{i=1}^6 \ln \bar{\varepsilon}_{1n}(t_i) - 0,3 [\ln \bar{\varepsilon}_{1n}(t_1) + \ln \bar{\varepsilon}_{1n}(t_6)]. \quad (4)$$

6. Относительные деформации ползучести определяют по формуле

$$\varepsilon_{1n}(t) = Y_m \frac{t_i^k}{a + t_i^k}, \quad (5)$$

где  $K$ ,  $Y_m$  и  $a$  — значения параметров по формулам (1) — (3);

$t_i$  — время наблюдения с момента начального отсчета.

7. Допускается использовать последовательность снятия отсчетов, отличную от базовой схемы измерения, при условии, что снятие первого отсчета производят через  $t_1 = (24 \pm 1)$  ч, а последующих — произвольно с указанием фактического времени каждого наблюдения, округленного с точностью до 0,1 сут.

В этом случае, а также в случае исключения аномальных результатов измерений при базовой схеме снятия показаний значения параметров  $K$ ,  $Y_m$  и  $a$  вычисляют по формулам:

$$K = \frac{2}{\ln t_N} \cdot \ln \left[ \frac{Y_m}{\bar{\varepsilon}_{1n}(t_1)} \cdot \frac{\bar{\varepsilon}_{1n}(\bar{t}) - \bar{\varepsilon}'_{1n}(t_1)}{\bar{\varepsilon}_{1n}(t_6) - \bar{\varepsilon}_{1n}(\bar{t})} \right]; \quad (6)$$

$$Y_m = \bar{\varepsilon}_{1n}(\bar{t}) \frac{\bar{\varepsilon}_{1n}(t_N) [\bar{\varepsilon}_{1n}(\bar{t}) - \bar{\varepsilon}_{1n}(t_1)] - \bar{\varepsilon}_{1n}(t_1) [\bar{\varepsilon}'_{1n}(t_N) - \bar{\varepsilon}_{1n}(\bar{t})]}{\bar{\varepsilon}_{1n}^2(\bar{t}) - \bar{\varepsilon}_{1n}(t_1)\bar{\varepsilon}_{1n}(t_N)}; \quad (7)$$

$$a = \frac{Y_m}{\bar{\varepsilon}_{1n}(t_1)} - 1, \quad (8)$$

где  $\bar{\varepsilon}_{1n}(t_N)$  — значение деформации ползучести, соответствующее фактическому сроку последнего измерения  $t_N$  с момента начального отсчета  
 $\bar{\varepsilon}_{1n}(\bar{t})$  вычисляют из формулы

$$\ln \bar{\varepsilon}_{1n}(\bar{t}) = \frac{\ln \bar{\varepsilon}_{1n}(t_1) + \ln \bar{\varepsilon}_{1n}(t_N)}{2} + \frac{4}{3} \cdot \frac{S}{\ln(t_N)}, \quad (9)$$


где  $S$  — площадь многоугольника 1—2—3...N (черт. 1), построенного по результатам всех измерений, за исключением результатов, признанных аномальными согласно п. 4, которую вычисляют по формуле

$$S = \Sigma(\Delta S_i) - S_{1-N}, \quad (10)$$

где  $\Sigma(\Delta S_i)$  — сумма площадей трапеций 1—2—2'—1' ( $\Delta S_{1-2}$ ), 2—3—3'—2'  
 $(\Delta S_{2-3})$  и т. д.;

$S_{1-N}$  — площадь трапеции 1—N—N'—1', вычисляемая по формуле

$$S_{1-N} = \frac{\ln \bar{\varepsilon}_{1n}(t_1) + \ln \bar{\varepsilon}_{1n}(t_N)}{2} \cdot \Delta_{1-N}. \quad (11)$$

Схема представления результатов измерений для определения площади  $S$ 

Черт. 1

Пример определения ползучести бетона при схеме измерений, отличной от базовой, при наличии аномальных результатов


В табл. 1 представлены средние значения относительных деформаций ползучести, полученных в результате испытания серии опытных образцов из подобранных состава бетона. Требуется определить деформацию ползучести бетона к моменту времени  $t_i$ , равному 720 сут.

Таблица 1

Наименование параметра	Норма для $i$ -го измерения								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продолжительность наблюдения $t_i$ , сут	1,0	2,8	4,2	8,0	12,3	16,0	21,0	28,0	32,0
Средние относительные деформации ползучести $\bar{\epsilon}_{ln}(t_i) \cdot 10^5$	5,4	9,3	11,4	15,5	18,5	29,7	23,0	22,5	27,2
$\ln t_i$	0	1,03	1,44	2,08	2,51	2,77	3,04	3,33	3,47
$\ln [\bar{\epsilon}_{ln}(t_i) \cdot 10^5]$	1,69	2,23	2,44	2,74	2,92	3,03	3,14	3,11	3,30

Как следует из графиков, приведенных на черт. 2а, б, построенных в соответствии с требованиями п. 4, точка 8 является аномальной. Поэтому, учитывая число и последовательность измерений, а также наличие аномального измерения, вычисление параметров  $K$ ,  $Y_m$  и  $a$  осуществляют по формулам (6), (7), (8). Расчет площади проводят, как указано в табл. 2.

Обработка результатов испытаний по схеме измерений,  
отличной от базовой, при наличии аномальных  
результатов



Черт. 2

Таблица 2

Отрезок ломаной	Высота трапеции $\Delta_1$	Площадь трапеции $\Delta S_1$
1—2	$\Delta_{1-2} = 1,03 - 0 = 1,03$	$\Delta S_{1-2} = \frac{1}{2} (2,23 + 1,69) \cdot 1,03 = 2,02$
2—3	$\Delta_{2-3} = 1,44 - 1,03 = 0,41$	$\Delta S_{2-3} = \frac{1}{2} (2,44 + 2,23) \cdot 0,41 = 0,96$
3—4	$\Delta_{3-4} = 2,08 - 1,44 = 0,64$	$\Delta S_{3-4} = \frac{1}{2} (2,74 + 2,44) \cdot 0,64 = 1,66$
4—5	$\Delta_{4-5} = 2,51 - 2,08 = 0,43$	$\Delta S_{4-5} = \frac{1}{2} (2,92 + 2,74) \cdot 0,43 = 1,22$
5—6	$\Delta_{5-6} = 2,77 - 2,51 = 0,26$	$\Delta S_{5-6} = \frac{1}{2} (3,03 + 2,92) \cdot 0,26 = 0,77$
6—7	$\Delta_{6-7} = 3,04 - 2,77 = 0,27$	$\Delta S_{6-7} = \frac{1}{2} (3,14 + 3,03) \cdot 0,27 = 0,83$
7—9	$\Delta_{7-9} = 3,47 - 3,04 = 0,43$	$\Delta S_{7-9} = \frac{1}{2} (3,30 + 3,14) \cdot 0,43 = 1,38$
1—9	$\Delta_{1-9} = 3,47 - 0 = 3,47$	$\Delta S_{1-9} = \frac{1}{2} (3,30 + 1,69) \cdot 3,47 = 8,66$

Значение  $S$  по формуле (10)

$$S = \Sigma(\Delta S_1) - \Delta S_{1-9} = 8,84 - 8,66 = 0,18$$

Значения  $\bar{\varepsilon}_{1\pi}(\bar{t})$  находят по формуле (9)

$$\ln \bar{\varepsilon}_{1\pi}(\bar{t}) = 2,495 + \frac{4}{3} \cdot \frac{0,18}{3,47} = 2,56,$$

Откуда

$$\varepsilon_{1\pi}(\bar{t}) = e^{2,56} = 12,9 \cdot 10^5.$$

Далее по формулам (6) — (8) находим значения параметров  $K$ ,  $Y_m$  и  $a$ :

$$K = \frac{2}{\ln 32} \ln \left[ \frac{27,2}{5,4} \cdot \frac{12,9 - 5,4}{27,2 - 12,9} \right] = 0,561;$$

$$Y_m = 12,9 \frac{27,2(12,9 - 5,4) - 5,4(28,2 - 12,9)}{12,9^2 - 5,4 \cdot 27,2} = 80,2 \cdot 10^5;$$

$$a = \frac{80,2 - 5,4}{5,4} = 13,85 \text{ сут.}$$

Относительная деформация ползучести при длительности наблюдения 720 сут в соответствии с формулой (5) равна

$$\bar{\varepsilon}_{1\pi}(t) = 80,2 \frac{720^{0,561}}{13,85 + 720^{0,561}} \cdot 10^{-5} = 59,6 \cdot 10^{-5}.$$

(Введено дополнительно, Иzm. № 1).